

تأثير المعالجة بجسيمات الفضة
النانوميتريية على تحسين خواص
وجودة الاقمشة المستخدمة في
المجال الطبي



أ.م.د/ سوزان عادل عبدالرحيم علي

أستاذ الملابس والنسيج المساعد بقسم الاقتصاد -

المنزلي بكلية التربية النوعية - جامعة بنها

المجلة العلمية المحكمة لدراسات وبحوث التربية النوعية

المجلد العاشر - العدد الرابع - مسلسل العدد (٢٦) - أكتوبر ٢٠٢٤م

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٤٢٧٤ لسنة ٢٠١٦

ISSN-Print: 2356-8690 ISSN-Online: 2974-4423

موقع المجلة عبر بنك المعرفة المصري <https://jsezu.journals.ekb.eg>

JSROSE@foe.zu.edu.eg

البريد الإلكتروني للمجلة E-mail

تأثير المعالجة بجسيمات الفضة النانوميتريّة على تحسين خواص وجودة الأقمشة

المستخدمة في المجال الطبي

أ.م.د/ سوزان عادل عبدالرحيم علي

أستاذ الملابس والنسيج المساعد بقسم الاقتصاد - المنزلي بكلية التربية النوعية - جامعة بنها

تاريخ الرفع ١-٩-٢٠٢٤م تاريخ المراجعة ١٨-٩-٢٠٢٤م

تاريخ التحكيم ١٥-٩-٢٠٢٤م تاريخ النشر ٧-١٠-٢٠٢٤م

ملخص البحث:

يهدف البحث الحالي إلى إجراء دراسة تجريبية لبيان تأثير المعالجة بجسيمات الفضة النانوميتريّة على تحسين بعض خواص الأقمشة الطبية وتحديدًا أنسب خامات خيط اللحمية وأنسب التراكيب النسيجية وأنسب تركيز لمادة المعالجة... هذا بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة منها في صناعة الملابس الجاهزة.. وقد تم إنتاج أقمشة بإختلافات متعددة حيث كانت مواصفات خيط السداء ثابتة لجميع الأقمشة حيث تم تثبيت نمره خيط السداء المستخدم ١/٢٠ قطن مسرح وكانت نمره خيط اللحمية المستخدمة من نمره ١/٣٠ ترقيم انجليزي وبحدفات ٢٨ حدفة / سم تم نسج هذه الأقمشة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى... وقد تم إنتاج هذه الأقمشة بالمتغيرات التالية:

- نوع خامة خيط اللحمية (فسكوز ١٠٠% - قطن ١٠٠% - مخلوط قطن/فسكوز ٥٠:٥٠%)
 - التراكيب النسيجية (مبرد منقوش - مبرد مضمفور - هنيكوم خلايا النحل) وقد تم تجهيز عينات الأقمشة المنتجة بمادة جسيمات الفضة النانوميتريّة بتركيز (١٠٠-٢٠٠-٣٠٠ مللي/لتر)
- وبعد تنفيذ عينات الأقمشة تحت البحث طبقاً للمواصفات والمتغيرات المحددة ثم اجراء بعض الاختبارات المعملية لتحديد مستوى جودة الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة ثم معالجة البيانات احصائياً لدراسة تأثير متغيرات عوامل الدراسة في الملاءمة الوظيفية للمنتج وقد توصلت الدراسة الى النتائج الآتية:

إن أفضل مواصفات للأقمشة الطبية المنتجة تحت الدراسة تتفق والخواص الوظيفية للمنتج موضوع الدراسة في قماش منتج بالتركيب النسيجي مبرد مضمفور وخامة خيط اللحمية قطن ١٠٠% وتركيز مادة المعالجة ٣٠٠ مللي/لتر.

وأخيراً قدمت الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن بتضافر الجهود البحثية تطوير مستوى جودة الأداء الوظيفي للأقمشة الطبية مما يساهم في تطوير جودة المنتجات النسيجية المصرية للمنافسة العالمية.

الكلمات المفتاحية: (جسيمات الفضة النانوميتريه - الأقمشة الطبية - الجودة)

The Effect of Silver Nanoparticle Treatment on Improving the Properties and Quality of Some Fabrics Used in the Medical Field Abstract

The present research **aims** to conduct an experimental study to demonstrate the effect of silver nanoparticle treatment on improving certain properties of medical fabrics, specifically identifying the most suitable weft yarn materials, weave structures, and treatment concentration. Additionally, it explores the possibility of utilizing these fabrics in the ready-made garment industry.

Fabrics were produced with multiple variations, while the warp yarn specifications remained constant for all fabrics. The warp yarn count used was 20/1 combed cotton. The weft yarn count used was 30/1 English count with 28 picks/cm. These fabrics were woven at Misr Spinning and Weaving Company in El-Mahalla El-Kubra. The fabrics were produced with the following **variables**:

- Weft yarn material type (100% viscose - 100% cotton - 50/50 cotton/viscose blend).
- Weave structures (patterned twill - braided twill – honeycomb)

Samples of the produced fabrics were treated with silver nanoparticles at concentrations of (100 - 200 - 300 ml/L).

After implementing the fabric samples under study according to the specified specifications and variables, some laboratory tests were conducted to determine the quality level of functional performance for the produced fabrics. The data was statistically processed to study the effect of study factor variables on the functional suitability of the product.

The study reached the following **results**:

The best specifications for the medical fabrics produced under study, consistent with the functional properties of the product subject of the study, were found in a fabric produced with a braided twill weave structure, 100% cotton weft yarn, and a treatment concentration of 300 ml/L.

Finally, the study presented a set of results and recommendations that, through collaborative research efforts, can develop the quality level of functional performance for medical fabrics, thus contributing to the development of Egyptian textile product quality for global competition.

مقدمة :

ان التطور العلمى فى تطبيق استخدام المواد النانوية والاستفادة من علوم النانو في الحياة العادية هو الجانب الآخر للعملة التي تعكس مدى التقدم العلمى فى كثير من المجالات العلميه و الصناعيه ، وقد أنشأت وجهة نظر جديدة متعددة التخصصات حول سلوك الذرات والجزيئات على نطاق صغير جداً، مما أدى الى فهم لم يسبق له مثيل على العديد من جوانب المسألة

ومعرفة كاملة عن خصائصها الأساسية لم يتصورها من قبل. وتوفر هذه المواد النانوية حلول مبتكرة في المجالات المختلفة (jesline. A, and et al,2015)، وفي الآونة الأخيرة، أولى اهتمام كبير لاستخدام الجسيمات النانوية غير العضوية في المركبات النانوية لإنشاء مواد ذات نشاط مضاد للميكروبات. وتستخدم هذه المواد في مختلف المجالات التكنولوجية وخاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية (Ladj R, Bitar A, and et al.,2015) ومن بين هذه الجسيمات المعدنية في النانو الأكثر واعدة، النحاس والزنك والتيتانيوم والمغنيسيوم والذهب والفضة (jesline.A, and et al,2015) وقد عرفت الجسيمات النانوية المعدنية، وخاصة الجسيمات النانوية المعدنية وخاصة الجسيمات النانوية الفضية آثاراً سامة قوية على مجموعة واسعة من الكائنات الدقيقة، وبفضل هذه الخصائص واسعة الطيف المضادة للميكروبات استخدمت الفضة على نطاق واسع للتطبيقات الطبية الحيوية وغيرها من عمليات التطهير البيئي لعدة قرون، وقد أظهرت الدراسات الأولية أن الخلايا والميكروبات تتأثر في المقام الأول من انخفاض مستوى أيون الفضة (Ag+) الذي يصدر من الجسيمات متناهية الصغر (Guzman M, Dille J, Godet S,Zelika D., 2018)

مشكلة البحث:

وتكمن مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي ما تأثير المعالجة بجسيمات الفضة النانوميتريّة على تحسين خواص وجودة الأقمشة المستخدمة في المجال الطبي. ويتفرع من التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية :

- ما تأثير اختلاف نوع خامة خيط اللحمة على الخواص وجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث؟
- ما تأثير اختلاف التركيب البنائي النسيجي على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث ؟
- ما تأثير اختلاف نسبة تركيز مادة المعالجة على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث ؟

أهداف البحث:

1. معالجة الأقمشة وإكسابها خواص مقاومة البكتريا والميكروبات للوصول بالمنتجات وأدائها إلى درجة كفاءة أعلى وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية.
2. الحصول على عينة قماش تعطى افضل أداء وظيفي وفقاً للخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث.

٣. توفير ملابس طبية محلية معالجة بالتكنولوجيا النانومترية ليس لها أي آثار جانبية بهدف تقليل المستورد وتقليل التكلفة الاقتصادية.

٤. رفع كفاءة وتحسين الخواص الوظيفية للأقمشة الطبية محل الدراسة.

وتكمن أهمية البحث فيما يلي:

١. قلة وجود دراسات علمية متخصصة بمعايير جودة الأقمشة المستخدمة في المجال الطبي.
٢. ضرورة العمل على تقييم كفاءة هذه الأقمشة بالعمل على تحسينها وفقاً للمواصفات القياسية الدولية الخاصة بها.
٣. التوصل الى درجة عالية من الجودة وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية
٤. توفير الطاقة والتكلفة الاقتصادية المستخدمة في عمليات التعقيم المستمر للأقمشة الطبية.
٥. مواكبة التقنيات العلمية لتطبيقات أبحاث التكنولوجيا النانومترية في مجال تجهيز وصناعة الملابس الطبية
٦. تطبيق المعالجة بجسيمات الفضة النانومترية لرفع كفاءة وتحسين الخواص الوظيفية للأقمشة الطبية.

فروض البحث:

- توجد فروض ذات دلالة إحصائية بين نوع خامة خيط اللحمة وخواص وجودة الأقمشة الطبية المنتجة تحت البحث .
- توجد فروق ذات دلالة احصائية بين أنواع التراكيب النسجية وجودة الأقمشة الطبية المنتجة تحت البحث.
- توجد فروض ذات دلالة احصائية بين نسب تركيز ماده المعالجه المستخدمه و الخواص الوظيفيه للاقمشه المنتجه تحت البحث.

منهج البحث:

يتبع البحث المنهج التجريبي التحليلي للكشف عن فاعلية المتغير المستقل (المعالجة بتقنية جسيمات الفضة النانومترية) على المتغير التابع (الخواص الوظيفية للأقمشة الطبية) باستخدام اختلافات خامة خيط اللحمة واختلاف نسب تركيز مادة المعالجة في إنتاج أقمشة طبية معالجة لتفي بالغرض الوظيفي وتقييم جودة المعالجة من خلال عمل الاختبارات المعملية (اختبار قوة شد القماش، اختبار نسب استطالة القماش ، اختبار وزن المتر المربع، اختبار زمن امتصاص الماء، اختبار مقاومة البكتريا لعينات البحث).

حدود البحث:

- **حدود مكانيه :** قسم النسيج في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

- **حدود ماديته** : نول سولرز دوبي ٥٥ حدفه / لكل دقيقة وتم تسدية اسطوانة سداء قطن من نمرة ١/٢٠ قطن مصرح تقريم انجليزي .
- **حدود زمنيته** : تم إنتاج العينات محل الدراسة ومعالجتها وإجراء الاختبارات عليها خلال خريف ٢٠٢٣ : ٢٠٢٤ .

مصطلحات البحث:

جسيمات الفضة النانوميتريّة:

وقد عرفت الجسيمات النانوية المعدنية، وخاصة الجسيمات الفضة النانوية أن لها آثاراً سامة قوية على مجموعة واسعة من الكائنات الدقيقة ، وقد استخدمت الفضة على نطاق واسع للتطبيقات الطبية الحيوية وغيرها من عمليات التطهير البيئي لعدة قرون (Zeljka D.2018). جسيمات الفضة النانوية لها تفاعل قوي مع الكائنات الدقيقة بسبب مساحة سطحها العالية. وهكذا، فإن هذه الجسيمات النانوية تهاجم السطح البكتيري، من خلال اختراق هذه الكائنات الحية وتؤدي إلى تعطيل وظائف حيوية للكائن الحي بسبب تغير في سيولة الغشاء، وبالتالي زيادة نفاذية الخلية (Mpenyana, and et al.,2012)

تحتوي بروتينات الغشاء البكتيري على الكبريت والفسفور في هيكله. ويمكن لكل من جسيمات الفضة النانوية مثل أيونات الفضة أن تتفاعل مع هذه البروتينات وتمنع وظائف الحمض النووي عن طريق التفاعل مع هذه المواد الكيميائية، كما ان جسيمات الفضة النانوية أو أيونات الفضة يمكنها أن تهاجم سلسلة الجهاز التنفسي في الميتوكوندريا البكتيرية وتؤدي إلى موت الخلايا (Le Quay B, Stellacci F,2015)

الأقمشة الطبية:-

تعد الأقمشة الطبية واحدة من القطاعات الأسرع نمواً في سوق الغزل والنسيج التقني ، نظراً لاستخدامها في العديد من المنتجات البيولوجية (bharat bureau- 2007) .

- وتطورت التقنيات الحديثة بحيث يتم استخدام الأقمشة الطبية في التطبيب عن بعد من خلال ما يسمى بقميص الحياة الذي يحتوي على أجهزة استشعار واتصالات سلكية ولاسلكية تقوم بإرسال تنبيهات سكر، الكوليسترول، الانزيمات، اكسيد النيتريك، وضعية الجسم، تركيز بعض الأدوية في الدم مع إمكانية التدخل الفوري لإنقاذ المريض عن طريق الحقن بالغة الصغر الموجودة في تلك الأقمشة (d.hofer- 2003).

الجودة

تعتبر الجودة وفاء المنتج للاحتياجات ورغبات المستهلك ، ويعتبر المنتج على درجة عالية من الجودة إذا كان تنفيذ تصميمه يؤدي الى تحقيق رغبات قطاع معين من المستهلكين ويخدم

أغراضهم وتختلف هذه المتطلبات حسب مستوى المستهلك الاقتصادي وحسب البيئة التي يعيشها. (تريز بطشون، ١٩٨٨)

الدراسات السابقة :

١ - دراسة تامر مصطفى سمير - (٢٠٠٢م) :

قارنت الدراسة مدى كفاءة أداء المنتجات المنسوجة وغير المنسوجة في الاستخدام كأقمشة طبية. وتوصلت الدراسة إلى أن كفاءة الأقمشة الطبية غير المنسوجة أفضل من نظيرتها المنسوجة لتمييزها بالوزن المنخفض والمعدل العالي لطرده وعدم نفاذية السوائل مقارنة بالأقمشة الطبية المنسوجة .

وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في : التعرف على مميزات وعيوب وخصائص كلا من الأقمشة الطبية المنسوجة وغير المنسوجة .

٢ - دراسة ايمان محمد أبو طالب - (٢٠٠٣م) :

هدفت الدراسة لإنتاج ضمادات جراحية مقاومة البلل، وتوصلت الدراسة لتحديد أنسب الخامات والتراكيب النسجية المستخدمة في إنتاج الضمادات الجراحية التي تم إكسابها خاصية مقاومة البلل.

كما توصلت إلى أن الأقمشة غير المنسوجة هي الأقمشة المثالية حيث تقلل خطر العدوى من العادم الناتج عن الأقمشة في المستشفيات. حيث تذاب في الماء عند درجة حرارة أعلى من ٨٠ دون أن تترك أي أثر بعكس الأقمشة المصنوعة من خامات أخرى.

وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في : المقارنة بين بعض خواص الأقمشة الطبية المنسوجة وغير المنسوجة ومميزات وعيوب كلا منهما ، وتحديد أفضل الخامات والتراكيب النسجية المستخدمة في إنتاج الضمادات الجراحية لإكساب الطبقة الخارجية للضمادة خاصية مقاومة البلل.

٣ - دراسة: (أميرة محمد وفاء الدين - ٢٠٠٩م)

هدفت الدراسة لتحسين خواص بعض الأقمشة الطبية لمقاومة نمو البكتيريا والفطريات، وتوصلت الدراسة لتحديد أنسب الخامات والتراكيب النسجية (سادة (١/١) قطن مخلوط مع ألياف صناعية (٥٠%) وذلك لإنتاج أقمشة طبية تحد من نمو وتكاثر البكتيريا والفطريات عليها - وفقا للأقمشة تحت الدراسة - وتمكنت الباحثة من تحسين الأداء الوظيفي لتلك الأقمشة بالتوصل لأنسب المعالجات الكيميائية الآمنة بينيا ونسب المعالجة بها - تحت الدراسة - والتي وفرت أقصى حماية للخامات المستخدمة وحافظت على خواصها الوظيفية.

وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في التعرف على أنسب تركيز للكيوتوزان (٠.٠٥ جم) وأنسب زمن (٤ق) ودرجة حرارة تحميص (١٣٠م) أدت للحصول على أفضل خواص وظيفية، وأفضل خواص جودة للأقمشة تحت الدراسة.

٤- دراسة: (مها طلعت السيد خلف الله - ٢٠٠٩م)

هدفت الدراسة لتحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المستخدمة في المجال الطبي بتجهيزها المقاومة البكتيريا وإزالة الاتساخ، وتمكنت الدراسة من معالجة الأقمشة تحت الدراسة لمقاومة البكتيريا والاتساخ في حمام واحد، ودراسة تأثير المعالجة على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة تحت الدراسة، وتوصلت لأفضلية التركيب النسجي السادة ١/١ عن باقي التركيب الأخرى تحت الدراسة في مقاومة وتثبيط نمو البكتيريا المختلفة.

وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في التعرف على مقدار مقاومة التركيب النسجية المختلفة للبكتيريا والفطريات المختلفة وانتشارها داخلها، وتأثيرها عليها وكذلك التعرف على بعض المواد الأخرى المستخدمة في المعالجة ضد البكتيريا والفطريات، ومدى تأثيرها على خواص الخامة.

٥- دراسة: (امل بسيوني و اخرون ٢٠١٠م) - بعنوان (دراسة تأثير عمليات التعقيم بالبخار ببعض خصائص المنسوجات الطبية)

و هدفت الدراسة الى تحديد الظروف المثلي لعمليات التعقيم بالبخار للأقمشة الطبية و التي تحافظ على أدائها الوظيفي والجمالي، وتوصلت الدراسة الي أن افضل عدد دورات تعقيم للمحافظة على كلا من قوة الشد والاستطالة وأيضا ثبات وزن المتر المربع وكذلك في مقاومة التمزق كانت عشر دورات تعقيم يليها عشرون دورة ثم ثلاثون دورة.

٦- دراسة (أحمد رمزي أحمد عطا الله - ٢٠١١م)

قامت بدراسة معايير جودة تصنيع الملابس الطبية في ضوء المتغيرات التكنولوجية، واستخدمت الدراسة أحد وسائل تكنولوجيا معالجة الأقمشة الطبية المنسوجة ضد البكتيريا والميكروبات وتحديد التأثيرات المختلفة للمعالجة على كفاءة الأداء الوظيفي للأقمشة وخواصها الطبيعية والميكانيكية.

وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في التعرف على أحد وسائل المعالجة ضد البكتيريا والميكروبات ومعرفة تأثيرها على الخواص المختلفة للأقمشة.

٧- دراسة: (إلهام عبد العزيز محمد - ٢٠١٢م)

استهدفت تحديد تأثير بعض المعالجات الكيميائية والتركيب البنانية على الخواص الوظيفية للأقمشة المستخدمة لعلاج مرضى فرح الفراش، وقامت بإنتاج أقمشة من خامات مختلفة بتركيب نسجية متنوعة (هنيكوم - بيكية - سن ممتد في اتجاه السداء - من ممتد من كلا الاتجاهين)،

وتوصلت الدراسة إلى أن القطن والفسكوز والكتان هي من أفضل الخامات المستخدمة لإنتاج تلك الأقمشة.

وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي : في معرفة التطورات الحديثة في معالجات الأقمشة الطبية ذات الاستخدامات المختلفة.

٨- دراسة: (فوزية عبد السلام محمود رضوان - ٢٠١٢ م)

حاولت الدراسة الوصول لبعض المعايير الوظيفية لزي الطبيب داخل غرفة العمليات بهدف الحماية الآمنة له داخلها والوقوف على دور تلك الملابس في نقل الأمراض.

وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في التعرف على أهمية الملابس الطبية داخل غرفة العمليات ودورها في نقل الأمراض، وأهمية تصميم الزي المناسب للطبيب والوقوف على مزايا وعيوب الأقمشة الطبية المنسوجة وغير المنسوجة.

٩- دراسة (عادل الهنداوي - ٢٠١٣ م)

يدرس البحث مدى تأثير وزن الأقمشة غير المنسوجة على بعض خواص وجودة الملابس الطبية والأداء الوظيفي لها، وتوصلت لأفضلية العينة (٦) بوزن ٧٠ جم وسمك ٠.٠١٣٣ بوصة على باقي العينات، وهي من أعلى الأوزان المستخدمة في البحث وأكثرها سمكا. وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في التعرف على أهمية وزن وسمك الأقمشة في الحصول على أقمشة طبية ذات جودة عالية وأداء وظيفي مناسب.

١٠- دراسة (إيمان جمال الدين مسعود محمد - ٢٠١٤ م)

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير عمليات التعقيم على وصلات الحياكة والخواص الطبيعية والميكانيكية للخامة وتأثير ذلك على جودة ومتانة ومظهرية الحياكة وقامت باقتراح وصلة حياكة تجعل المنتجات أكثر مقاومة لعمليات التعقيم .

وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في معرفة التأثيرات السلبية المختلفة لعمليات العناية والتعقيم على الخواص المختلفة للأقمشة الطبية المنسوجة، وبالتالي التأكيد على أهمية معالجة الأقمشة الطبية ضد البكتيريا لتجنيبها التعرض بكثرة لتلك العمليات التي قد تؤثر سلبا على خواصها .

١١ - دراسة (وفاء محمد جميل محمد ابراهيم - ٢٠١٤ م)

هدفت الدراسة إلى إمكانية تحسين الأداء الوظيفي لأقمشة النقاب بمعالجتها لمقاومة الكائنات الدقيقة وتحقيق أعلى مقاومة للبكتيريا والحد من تكاثرها فوق أقمشة النقاب دون الإخلال بالجانب الوظيفي لها باستخدام تركيزات مختلفة من مادة المعالجة الآمنة بيئياً، مع تحديد مدى ثبات تلك المادة بعد عمليات الغسيل المختلفة.

وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في إلقاء الضوء على أهمية معالجة الأقمشة اللاصقة للوجه ضد البكتيريا ودورها في الوقاية من الأمراض، والتعرف على بعض المواد المستخدمة في المعالجة ضد البكتيريا والتركيزات المناسبة لها التي تعطي أعلى ثبات مع عمليات الغسيل المتكرر.

١٢- دراسة: (هاجر ابراهيم عبد الغني ٢٠١٤م) - بعنوان (الاستفادة من دراسة مدي مقاومة الخامة النسجية الطبية لتأثيرات اشعة X واشعة جاما)

و هدفت الدراسة الي ايجاد بعض المواد المعالجة بحيث تكون آمنةبيئياً وغير مسببة للامراض وأن تكون رخيصة الثمن وتوصلت الدراسة الي أن العينات المصنعة من خامة الجلد هي الأفضل مقاومة للاشعة، وأن العينات المصنعة من القطن هي الأقل مقاومة للاشعة، وأن العينة المصنعة من القطن المخلوط قد سجلت النسب الوسطي في مقاومة الاشعة.

١٣- دراسة: (إبراهيم الشربيني وآخرون ٢٠١٦ م)

هدفت الدراسة إلى تطوير ضمادات جروح ذكية. وأكثر فاعلية لمرضى السكري، تتميز بما لديها من مستشعرات بالقدرة على مراقبة البيئة المحيطة بالجرح والتحكم في مكوناتها مثل نسبة الرطوبة، ودرجة الحموضة، مع تمرير القدر المناسب من الدواء للمريض وفق الحاجة. كما تعمل هذه الضمادات الذكية على تنبيه المريض عند اكتمال التئام الجرح بتغيير لونها بشكل تلقائي، والذي من الصعب تحقيقه عند تغطية الجرح بواسطة الضمادات التقليدية، وذلك دون تغيير الضمادات مرارا وتكرارا، وهي عملية بالإضافة لكونها مؤلمة للمريض قد تزيد من خطر العدوى الميكروبية، وقد حققت جميع الجزيئات النانوية كفاءة عالية في مقاومة البكتريا تجاوزت ٩٤% ، وأظهرت النتائج ظهوره إيجابيا واعدة كما أظهرت النتائج أيضا أن NFS التي تشتمل على NPS المسحنة والمحملة بالليسيثين يمكن أن تكون المرشح الواعد لشفاء الجروح بشكل فعال.

١٤- (دراسة وسام أسامة عبد الرؤوف ٢٠١٧ م):

هدفت الدراسة إلى تناول دراسة تجريبية لمعرفة مدى تأثير معالجة الأقمشة بتكنولوجيا النانو كيتوزان لما لها من خصائص تسمح لنا باستخدامها في تجهيز الأقمشة القطنية الوبرية قبل وبعد صباغتها واقمشة الملابس الصوفية والمخلوطة بعد صباغتها وذلك لتحسين الخواص الوظيفية وتوصلت الدراسة إلى أن معالجة عيدات البحث. بالدانو كيتوزان حسنت من بعض الخواص وذلك بعد الصباغة مثل زمن امتصاص الماء اختيار الاحتكاك (جاف، رطب ، اختبار الغسيل) حيث يزداد تحسن تلك الخواص بزيادة تركيز النانو كيتوزان كما ثبت أن معالجة القماش محل الدراسة بالنانو كيتوزان يقلل من بعض الخواص للأقمشة القطنية الوبرية مثل وزن المتر المربع.

تعليق على الدراسات المرتبطة:

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة بفاعلية تقنية جسيمات الفضة النانومترية وتطبيقها على الأقمشة الطبية والتعرف على فاعلية جسيمات الفضة النانومترية المعدنية التي لها نشاط مضاد للميكروبات وتقوم الدراسة الحالية بتجريب تقنية جسيمات الفضة النانومترية على عينات البحث بمتغيرات البحث محل الدراسة.

الاطار النظري:

النانو تكنولوجيا Nano Technology

هو تكنولوجيا تقوم على تصغير حبيبات المادة لتكون دون المائة نانومتر وهي أصغر وحدة قياس للبعد استطاع الإنسان قياسها حتى الآن وعند تصنيع المواد بحجم النانو فإن التركيب الكيميائي والفيزيائي للمواد الخام المستخدمة في التصنيع تلعب دورا هاما في خصائص المادة النانو مترية الناتجة وهناك طريقتان لتصنيع حجم نانوي من المادة ، الطريقة الأولى من الأعلى الى الأسفل Down -Top: وفيها يتم تصغير وحدات البناء على مستوى النانومتر والطريقة الثانية من الأسفل في الأعلى Bottom Up: وفيها يتم تكبير الوحدات البنائية بإدخال ذرات او جزيئات فردية في تفاعلات لتكوين مواد كيميائية ومواد بيولوجية ثم ادخال هذه المواد في بناء مكونات نانو مترية (وسام أسامة، ٢٠١٧)

تأسيس علم النانو في الأونة الأخيرة كعلم جديد متعدد التخصصات، وهذا يعني أن إمكانات المركبات النانوية لتحسين رفاهية مجتمعنا لن يتحقق إلا من خلال عمل مكثف وتعاوني من الباحثين والخبراء من مختلف المجالات، مثل البيولوجيا والكيمياء والمواد والعلوم، والصناعة. وتتحقق نتائج علم النانو في تكنولوجيا النانو كمواد جديدة لتلبية المطالب الجديدة للمجتمع، وفي الوقت الحالي، يعد تركيب المركبات النانوية المعدة من جزيئات البوليمر والفضة إحدى الاتجاهات الرئيسية المتنامية للعلوم النانوية (zang L, and et .al, 2016)

وتظهر جسيمات المعدنية النانومترية خواصاً كيميائية ومادية وبيولوجية فريدة من نوعها وتغيرت إلى حد كبير مقارنة بنظيراتها المجهرية، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع نسبة سطحها إلى حجمها (Mody - ٢٠١٠). وفي الوقت نفسه، توفر هذه المواد حلاً مبتكرة في المجالات التكنولوجية والبيئية المتعلقة بالطب ومعالجة المياه وحفظ الأغذية، لأنها توفر وسيلة بديلة للسيطرة على انتشار البكتيريا المسببة للأمراض والفطريات (Praveena SM, Aris, az 2015)

التجهيزات المختلفة لمقاومة الميكروبات:

تعتمد تكنولوجيا النسيج المضادة للميكروبات على وجود عامل عضوي مدمر للكائنات الحية ، ويعتبر معدن الفضة حالياً الأكثر مقاومة للبكتيريا

(textile technologycenter,2014)

معالجة الكمادات الطبية غير المنسوجة المصنوعة من البولي بروبيلين باستخدام
di methyl- -dioctadecyl -alomoniu m-bromide لنقل الشحنة الموجبة الجاذبة
للبيكتيريا وبالتالي تقليل تسؤيب البيكتيريا ومسببات الأمراض الخرض للجهاز التنفسي (j.t.v.1
haung, 2007

• استخدام جسيمات أكسيد الزنك في صورة مستحلب نانوي في معالجة الأقمشة غير
المنسوجة يعمل كدرع واقى للحماية من الأشعة فوق البنفسجية ويكسب تلك الأقمشة خاصية
ضد البيكتيريا كما يمكن إنتاج أقمشة تتميز بمقاومة كبيرة جدا للبيكتيريا ، ومنع تكوين رائحة
مع الثبات للغسيل باستخدام جسيمات الفضة النانوية . كذلك يمكن إنتاج أقمشة تنظيف
نفسها بنفسها من خلال تكوين (فيلم رقيق جدا ٠.٥ : ٠.٨ نانومتر من اكسيد التيتانيوم
النانومتري والذي يعمل كعامل مساعد يساعد على تكسير وإزالة مواد الاتساخ ، والرائحة ،
والبيكتيريا ، والبقع الملونة، والمواد العضوية الضارة مثل الفورمالدهيد ومركبات الكربون وذلك
بمساعدة أشعة الشمس ومصادر أخرى للأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي تستخدم في تصنيع
المنسوجات الطبية .

• يتم استخدام عسل النحل كمواد آمنة بينيا لاختزال نترات الفضة وتثبيت دقائق القصة
النانومترية المتكونة ويتم معالجة الأقمشة المحتوية على السليلوز بمعلق الفضة النانومترية
لإكسابها خاصية مقاومة البكتريا ولكن فقدت هذه الخاصية بعد الغسيل ولكن الأقمشة
المعالجة بدقائق الفضة النانومترية المحضرة من الغسيل اثبتت فعاليتها قبل الغسيل وبعده.
(ايمان جمال الدين مسعود - ٢٠١٤ م)

• ايونات الفضة فعالة جدا (حتى مع التركيزات المنخفضة منها) في تثبيط نمو البكتريا بجزء
في البليون (المليار) (pph) والاختلاف الرئيسي في مركبات الفضة هو في طريقة وسرعة
إطلاق ايوناتها . عندما تتعرض الخيوط أو الألياف المعالجة بجزئيات الفضة على مستوى
النانو (للمياه على السطح فإنها تطلق ايونات ببطء من خلال تفاعل الأوكسجين الذائب في
المياه، وهذا الانطلاق البطئ لأيونات الفضة يضمن أن يستمر مفعول مقاومة الميكروبات
للألياف طوال حياة هذه المنتجات ويلاحظ عند زيادة ضغط ماكينة (machine padding)
تتحسن مقاومة تريكو الجوارب المقاومة البيكتيريا مع جميع الخامات (القطنية والبوليستر
والمخلوطة) (textile technology center, 2014) ، حيث تتغلغل جزئيات نانو الفضة
على السطح وداخل التريكو مما يؤدي إلى فاعلية أكبر لمقاومة البيكتيريا (هدى حبيب
٢٠١٦) ولم تقتصر تكنولوجيا المعالجة بنانو الفضة على الأقمشة فقط بل شملت معالجة

الأسطح الداخلية في المنزل الأثاث والمفروشات والدهانات والسيراميك والزجاج وورق الحائط والدواليب وحتى مقابض الأبواب لتوفر له بيئة صحية مع الحفاظ على الجانب الجمالي (دعاء عطيه- ٢٠١٦)

• تم التوصل للتأثير الفعال للمعالجة بالقسط الهندي للأقمشة غير المنسوجة ضد بعض أنواع البكتيريا (*Escherichia coli staphylo coccus*) بينما تبين عدم وجود تأثير فعال لها على مقاومة تلك الأقمشة للفطريات مثل (*aspergillois candida albicans*) (الهام حسنين -٢٠١٥)

مواصفات الأقمشة المستخدمة في المنتجات الطبية

- أن تكون آمنة وتوفر الحماية والوقاية للمريض من التلوث المحيطة ، والعاملين في مجال الرعاية الصحية .
- ان تتوفر فيها خاصية المنع للإعاقة بحيث تكون اعاقه جزئية ، سواء لمنع دخول البكتيريا أو الفيروسات أو الهواء أو السوائل.
- أن تكون المواد المستخدمة في صناعتها ثابتة لوسائل التعقيم المختلفة ، ولها قدرة تحمل عالية .
- أن تتوفر فيها خواص الراحة والنعومة ونفاذية الهواء، والحفاظ على درجة حرارة جسم من يرتديها (هبة عبد التواب, ٢٠٠٧)

الأقمشة المضادة للنشاط الميكروبي:

وصلت الجسيمات النانوية إلى صناعة النسيج كطريقة لإضافة قيمة إلى المنتجات الاستهلاكية ، وذلك للاستفادة من خصائص المواد الأولية، مما يعني الحصول على منتج وظيفي في نهاية العملية (lombi E, 2014) وفي حالة جسيمات الفضة النانوية ، (xue c. and et .al, 2012) لقدرة المواد في القضاء على الرائحة الناجمة عن الكائنات التي تجد الأقمشة القطنية وسط مناسب لها ، مثل البكتيريا وبتطبيق نانو الفضة على الأقمشة القطنية واختبار كفاءتها كعامل مضاد للبكتيريا، وجد انه يتم تخفيض كمية البكتريا العنقودية الذهبية والبكتريا القولونية بنسبة ٩١ : ٩٧ % على التوالي.

و من ناحية أخرى تم تقييم النشاط المضاد للميكروبات للأقمشة القطنية بكميات مختلفة من نانو الفضة في نوعين من البكتيريا *Escherichia coli* - *Staphylococcus* ونوع واحد من الفطريات *candida albicans* مما يدل على أن زيادة نانو الفضة يزيد تثبيط نمو البكتيريا والفطريات ويمكن تطبيق ذلك على الأقمشة القطنية في المجال الطبي لتضميد الجروح المزمنة للمرضى. (velazquez and et al.,2012)

استخدام الأقمشة في المجال الطبي :

تطور وانتشر استخدام الألياف النسجية على نطاق واسع في الأغراض الطبية كملابس المرضى والأطباء وحتى البدائل البشرية للأوعية الدموية وصمامات القلب ودعائم الجهاز الدوري إلى جانب استخدامات أخرى خاصة في الفك والأسنان وطب العيون وكذلك مرشحات الكلى وجهاز القلب الصناعي إلى غير ذلك من الاستخدامات وتعتبر الأقمشة الطبية أحد مجالات الأقمشة الصناعية والتي يطلق عليها أيضاً الأقمشة التقنية (محمود محمد ٢٠٠٠).

تصنيف الأقمشة الطبية:

تعددت وتنوعت المنتجات النسجية وخاماتها المستخدمة في المجالات الطبية بدءاً من خيوط الجراحة والأقمشة الجراحية البسيطة الخاصة بعمليات النظافة والأقمشة العازلة المستخدمة في الحماية من التلوث في غرف العمليات الجراحية وحتى المنتجات معقدة التركيب مثل المنتجات المستخدمة في مجال بدائل العظام ومن ثم ظهرت أهمية التصنيف لهذه المنتجات النسيجية. (مروة حسن، ٢٠١١)

أولاً: تصنيف الأقمشة الطبية على أساس قدرتها على التحلل البيولوجي

أ- ألياف تتحلل بيولوجياً : هي تتحلل خلال شهرين أو ثلاثة بعد زراعتها بالجسم مثل القطن والفسكوز والبولي يوريثان.

ب- ألياف لا تتحلل بيولوجياً : هي تحتاج لأكثر من ستة أشهر لتتحلل بعد زراعتها بالجسم مثل البولستر والبولي أميد والبولي بروبيلين وألياف الكربون (علي احمد - ٢٠٠٤)

ثانياً: التصنيف المنسوجات الطبية على أساس المكون النسجي

لا يعتمد القطاع الطبي وقطاع العناية بالصحة فقط على المتخصصين في مجال الطب وإنما يعتمد أيضاً على المصنعين والمنتجين الذين يعكسون مدي احتياج الاسواق من المنتجات الطبية، و لقد ظهر حديثا العديد والعديد من التطبيقات الطبية التي تتطلبها العناية بالصحة والتي تعتمد في تصنيعها على المكون النسجي بشكل أساسي للتصنيف الدولي فيمكن تقسيمتطبيقات المنسوجات الطبية والعناية بالصحة الي أربعة أقسام رئيسية هي:

أ- منتجات النظافة والرعاية الصحية:

و هو قطاع هام و كبير في قطاع المنسوجات الطبية حيث يشتمل علي العديد من المنتجات التي تغطي نسبة كبيرة من الاحتياجات الشخصية والعامة للمستهلكين، وتلك المنتجات يتم استخدامها في المستشفيات وغرف العمليات لتوفير النظافة والرعاية الصحية والأمان للعاملين و للمرضي، ومن الممكن أن تكون تلك المنتجات قابلة للغسيل ومتعددة الاستخدام أو أن تكون ذات الاستخدام لمرة واحدة، وعلى سبيل المثال لتلك المنتجات ملابس الاطباء و ملابس

المرضي و اقنعة الوجه واغطية الرأس والأغطية ومفارش الأسرة وقفازات اليد و الجوارب والاحذية ذات الاستخدام مرة واحدة للاطباء و المرضي و الحفاضات الطبية للاطفال والسيدات وغيرها من المنتجات الاخري .

ب الأجهزة الحيوية الخارجية عن الجسم

وهي تلك الاجهزة التي تقوم بتدعيم الوظائف الحيوية لبعض أجزاء الجسم وتكون خارجه، مثل الكلي الصناعية والكبد الصناعي والرئة والقلب الصناعيين. وتلك الأجهزة تقوم بتقنية ضخ الدم اللازمين لاتمام المهام الحيوية لاعضاء الجسم. ويعتمد نجاح عمل تلك الاجهزة على استخدامها للألياف النسجية وتكنولوجيا النسيج .

ج منتجات قابلة للزرع داخل الجسم

تعتبر الألياف والخيوط والانسجة العادية وثلاثية الابعاد سواء كانت المنسوجة أو التريكو مصدر رئيسي في صناعة الاجزاء المزروعة داخل الجسم، ولقد تم حديثا تطوير بعض العلاجات الطبية في صورة اجزاء نسجية بديلة مثل صمامات القلب والشبكات الداعمة لعضلة القلب ، وترقيع الأوعية الدموية، والأوردة الصناعية والاورتار و الأربطة الصناعية، والمفاصل والعظام الصناعية والجلد والغضروف الصناعي. و يفضل المرضي دائما المزروعات النسيجية، لانها متنوعة التصميم ومتوافقة حيويا مع الجسم و يمكن تصنيعها بتقنية ثنائية وثلاثية الابعاد وذات خصائص ميكانيكية متميزة متوافقة مع البيئة المحيطة .

د - منتجات غير قابلة للزرع داخل الجسم

وتلك المنتجات تستخدم في النطاق الخارجي عن الجسم ويمكن أن تكون أو لا تكون ذاتتلامس مباشر مع الجلد، في بعض الأحيان تكون مصنوعة من مكونات بوليمرية بجانب المكونات النسجية المعتادة، وتشتمل على المناديل والقوط المعقمة وضمادات الجروح والأربطة و الشاش واللصقات والجبائر وغيرها من المنتجات المتعددة (أحمد رمزي عطا الله - ٢٠١١م).

الخامات المستخدمة في المنسوجات الطبية

المنسوجات الطبية وغيرها من الخامات الحيوية والتي تستخدم بغرض العناية بالصحة هي ذروة النتاج البحثي على مستوى العالم في المجال الطبي . هناك اتجاه عام نحو زيادة الانتاج من البوليمرات الطبيعية والتي هي متوافقة حيويًا وقابلة للتحلل وغير سامة. جدول (١) يوضح الخامات المتعددة التي تستخدم لصناعة العديد من المنتجات الطبية.

جدول (١): خامات وتطبيقات المنسوجات الطبية

نوع الألياف	التركيب النسجي	التطبيقات
١. منتجات النظافة و الرعاية الصحية		
قطن - بوليستر - بولي بروبيلين	منسوج - غير منسوج	مطاطف أثناء الجراحة
فسكوز	غير منسوج	أغطية الرأس أثناء الجراحة
فسكوز - بوليستر - ألياف زجاجية	غير منسوج	أقنعة و كمامات أثناء الجراحة
بوليستر - بولي أثيلين	منسوج - غير منسوج	ملابس أثناء الجراحة
قطن - بوليستر - بولي أميد - ألياف مطاطة	تركيب	جوارب أثناء الجراحة
قطن - بوليستر	منسوج - تركيب	بساطين
قطن	منسوج	أكياس الوسائد
قطن - بوليستر	منسوج	الزّي الموحد
بوليستر - بولي بروبيلين	غير منسوج	ملابس واقية - حفاظات
ألياف فائقة الامتصاص	غير منسوج من الأخشاب	طبقات ماصة للسوائل
بولي أثيلين	غير منسوج	طبقات خارجية غير ملامسة مباشرة للجلد
فسكوز	غير منسوج	مناديل
٢. الاجهزة الحيوية الخارجية عن الجسم		
ألياف البوليستر و الفسكوز المجوفة	تنقية الدم	الكلية الصناعية
الفسكوز الجوف	فصل البلازما المريضة و التخلص منها، و توريد البلازما الحديثة	الكبد الصناعي
٣. منتجات قابلة للزرع داخل الجسم		
كولاجين - بولي جليكوليد - بولي لاكتيد	شعرات فردية مجدولة	خيوط جراحة قابلة للتحلل
بولي تترافلورو أثيلين - بوليستر - بولي أثيلين - بولي أميد	شعرات فردية مجدولة	خيوط جراحة غير قابلة للتحلل
بولي تترافلورو أثيلين - بوليستر - حرير - كولاجين - بولي أثيلين - بولي أميد	منسوج - جدول	أوتار صناعية
بوليستر - ألياف كربون - كولاجين	مجدول	أربطة صناعية
ألياف بولي أثيلين - كيتين صناعي	منسوج	البشرة الصناعية
بولي تترافلورو أثيلين - بوليستر	منسوج - تركيب	الأوعية الدموية
بوليستر	منسوج - تركيب	صمامات القلب
٤. منتجات غير قابلة للزرع داخل الجسم		
قطن - فسكوز - ليوسيل	غير منسوج	ضمادات ماصة
حرير - قطن - فسكوز - كيتوزان - ليوسيل	منسوج - غير منسوج - تركيب	طبقات ملامسة للجروح
فسكوز - ليوسيل	غير منسوج	خامات أساسية
قطن - فسكوز - ليوسيل - بولي أميد - ألياف مطاطة	منسوج - غير منسوج	أربطة بسيطة و مطاطة
قطن - فسكوز - ليوسيل - ألياف مطاطة	منسوج - غير منسوج - تركيب	جبانر و ضمادات
قطن - فسكوز - ليوسيل - بولي أميد	منسوج - غير منسوج - تركيب	الجبانر الضاغطة
قطن - فسكوز - ليوسيل - بوليستر - بولي بروبيلين - بولي يوريثان	منسوج - تركيب	جبانر وظيفية
قطن - فسكوز - بوليستر - بولي بروبيلين - ألياف زجاجية	منسوج - غير منسوج - تركيب	جبانر كسور العظام
قطن - فسكوز - ليوسيل - كيتوزان	منسوج - غير منسوج - تركيب	الشاش العلاجي
قطن	منسوج	وبريات
قطن - فسكوز	غير منسوج	مواد للحشو
بولي لاكتيد - بولي جليكوليد - ألياف كربون	غير منسوج	مواد حاملة و مكنة

وهناك الخصائص و التي لها علاقه مباشره بالمنتجات الطبيه و منتجات النظافه العامه و التي تم تعريفها و اشتراطها من قبل العاملين في هذا المجال من الاطباء و شركات الادويه و متخصصين البيئه و غيرهم منذ زمن طويل (meena, c, r .ajmera"n. sabat, p, k. www.fiber2fashion.com/industry-article/4/330/medical-textiles1.asp 20 th may 2010

الخطوات الإجرائية للدراسة العملية للبحث:

١- مواصفات الأقمشة المنتجة تحت البحث:

تم نسج عينات التجارب من الأقمشة المنتجة تحت البحث بأقسام النسيج بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى باستخدام نول سرعته ٥٥ حدفة/للدقيقة سولزر دوبي وقد تم نسج العينات على النحو التالي

وقد تم انتاج هذه الأقمشة بالمتغيرات الآتية:

أولاً: نوع خيط اللحمة المستخدم

تم استخدام ثلاث أنواع خيوط للحمة في انتاج الأقمشة المنتجة تحت البحث وهي:


- قطن ١٠٠%
- فسكوز ١٠٠%
- مخلوط (قطن - فسكوز) ٥٠% : ٥٠% وكانت نمرة خيط اللحمة المستخدمة نمرة ١/٣٠ ترقيم انجليزي

٢- التراكيب النسيجية


تم استخدام ثلاث أنواع من التراكيب النسيجية وهي:

- مبرد منقوش
- مبرد مضافور
- هينكوم (خلايا النحل)


وكانت نمرة خيط السداء ثابتة من نمرة ١/٢٠ قطن مسرح ترقيم انجليزي



(هنكيوم (خلايا النحل)



(ميرد مضفور)



(ميرد منقوش)

مواصفات تنفيذ القماش

تم انتاج عينات الأقمشة المنتجة تحت البحث وعدد (٩) عينات بأقسام النسيج بشركة مصر للغزّي والنسيج بالمحلة الكبرى على نول سرعته ٥٥ حذفة/دقيقة سولزر دوبي وكنت مواصفات الأقمشة المنتجة تحت البحث كالتالي:

- نمرة خيط السداء: ١/٢٠ قطن مسرح ١٠٠%
- نمرة خيط البراسل: ٢/٣٠ قطن مسرح
- نمرة خيط اللحمة ١/٣٠ قطن مسرح ١٠٠% و ١/٣٠ فسكوز ١٠٠%
- عدة المشط المستعملة: ٨.٥ باب/سم

التطريح: ٤ فتلة/ باب

عدد الفتل: ٣٤ فتلة /سم

عدد السم: ٢٨ حذفة/سم

عرض السداء بالمشط: ٤٣.٣ سم (١.٩ سم + ١.٤ سم براسل)

عدد خيوط السداء للبحر: ٤٨٢٥ فتلة

عدد فتل البراسل من الجهتين: ٤٨ فتلة

إجمالي عدد خيوط السداء: ٤٨٧٣ فتلة

العوامل الثابتة والمتغيرة في التجارب النسيجية

أولاً: العوامل الثابتة

- ١- نوع نمرة خيط السداء المستخدم ١/٢٠ قطن مسرح ١٠٠%
- ٢- عدد خيوط السداء وعرض السداء بالمشط وكثافة خيط السداء في السم
- ٣- عدد لحمات السم ٢٨ لحمة/سم
- ٤- تم تثبيت عمليتي التجهيز (الغليان في القلوي والتبييض)

ثانياً: العوامل المتغيرة

- ١- خامات خيط اللحمة (فسكوز ١٠٠% - قطن ١٠٠%) مخلوط (قطن/فسكوز)
- ٢- التركيب النسجي (مبرد منقرش - مبرد مضافور - هنيكوم (خلايا النحل)
- ٣- تركيز مادة المعالجة أكسيد نانو الفضة (١٠٠ - ٢٠٠ - ٣٠٠ مللي/لتر)

جدول (٢) مواصفات الأقمشة المنتجة تحت البحث

رقم العينة	نوع خامة خيط اللحمة	التركيب النسجي
١	فسكوز ١٠٠%	مبرد منقوش
٢	فسكوز ١٠٠%	مبرد مضافور
٣	فسكوز ١٠٠%	هنيكوم (خلايا النحل)

ميرد منقوش	قطن ١٠٠%	٤
ميرد مضمفور	قطن ١٠٠%	٥
هنيكوم (خلايا النحل)	قطن ١٠٠%	٦
ميرد منقوش	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٧
ميرد مضمفور	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٨
هنيكوم (خلايا النحل)	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٩

تجهيز القماش

تم إجراء المعالجات الأولية (الرطوبة) وهي (الغليان في القلوي - التبييض) وتم التجهيز باستخدام نوع واحد من مضادات البكتريا حيث تم استخدام جسيمات الفضة النانومترية بتركيزات ثلاثة هي (١٠٠-٢٠٠-٣٠٠ مللي/لتر) حيث تم إذابة ٠.٥ جم ن الفضة النانومترية في ٣٠٠ مللي ايثيلين جليكول وإضافة ٥٠ جم مثبت ، ٥ جم حمض الستريك ثم تم غمر عينات القماش لكل تركيز على حدة لمدة ١٠ دقائق في معصرة الغمر ثم عصرها ثم يتم عملية تجفيف العينات عند درجة ٧٠م لمدة ١٥ دقيقة ثم يتم عملية التحميض (التثبيت) عند درجة حرارة ١٤٠م لمدة دقيقتان.

الاختبارات التي تم إجراؤها على الأقمشة المنتجة تحت البحث

تم إجراء بعض الاختبارات المعملية على عينات الأقمشة المنتجة تحت البحث لتحديد خواصها المختلفة وعلاقة هذه الخواص بمتغيرات عوامل البحث وقد تم إجراء هذه الاختبارات بمعامل الفحص والجودة بالمركز القومي للبحوث بالدقي وذلك في الجو القياسي رطوبة نسبية (٦٥±٢%) ودرجة حرارة (٢٠±٢م)

وهذه الاختبارات هي:

١- اختبار قوة شد القماش في اتجاه اللحمة (كجم).

تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للموافقة القياسية A.S.T.M STANDARDS 503595

٢- اختبار نسبة استطالة القماش في اتجاه اللحمة (%):

تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية الخاصة بقوة شد القماش

٣- اختبار وزن المتر المربع (جم/م^٢):

تم إجراء هذه الاختبارات طبقاً للمواصفة القياسية D-6940 weinheim fabric test tett

٤- اختبار زمن امتصاص الماء (ث)

تم إجراء هذا الاختبار باستخدام المواصفة القياسية

AATCC79-2000A BSORBENCY OF bleached

٥- اختبار مقاومة البكتريا (مللي/لتر)

تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للطريقة AATCC100-ANTIMICROBIAL FABRIC TEST

نتائج تأثير بعض متغيرات الدراسة على بعض الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث
والمعالجة بجسيمات الفضة النانوية

وللإجابة عن تساؤلات البحث تم صياغة الفروض التالية:

الفروض:-

يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي ($\alpha \geq 0.05$) بين نوع خامة اللحمة (مخلوط (قطن/فسكوز)،
قطن، الفسكوز) في تحقق الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث والمعالجة بجسيمات
الفضة النانوية.

يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي ($\alpha \geq 0.05$) بين التركيب النسجي (مبرد منقوش، مبرد
مضفور، هنيكوم) في تحقق الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث والمعالجة
بجسيمات الفضة النانوية.

يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي ($\alpha \geq 0.05$) بين تركيز مادة المعالجة (١٠٠ مللي/لتر ،
٢٠٠ مللي/لتر، ٣٠٠ مللي/لتر) في تحقق الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث
والمعالجة بجسيمات الفضة النانوية.

وللتحقق من صحة الفروض السابقة يتم:

استخدام تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة وهي (نوع خامة
اللحمة، التركيب النسجي، تركيز مادة المعالجة) علي: قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم)، نسبة
الاستطالة (%، وزن المتر المربع (جم/ م^٢)، وزن المتر المربع، زمن الامتصاص (ث)، قطر
تثبيت الميكروبات (Gm+Ve)، قطر تثبيت الميكروبات (Ve-Gm)، قطر تثبيت الميكروبات
(Yeast)، قطر تثبيت الميكروبات (Fungal)، ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير معنوي
إلي أقل قيمة المعنوية المحسوبة (P-Level) فإذا كانت قيمتها أقل من أو يساوي (0.05)
يكون هناك تأثير معنوي علي الخاصية المدروسة أما إذا كانت أكبر من (0.05) يكون هناك
تأثير غير معنوي علي الخاصية المدروسة، والجدول التالي يوضح نتائج متوسطات القراءات
للاختبارات تحت البحث.

جدول (٣) نتائج إختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة (تحت الدراسة)

قطر تثبيت الميكروبات				زمن الامتصاص (ث)	وزن المتر المربع (جم/م ^٢)	الاستطالة (%)	قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم)	تركيز مادة المعالجة (ملي لتر)	التركيب النسجي	نوع خامة اللحمة	رقم العينة
Fungal	Yeast	Gm -Ve	Gm +Ve								
12	11	12	11	3.2	207	8	109	100	ميرد منقوش	مخلوط (قطن / فسكوز)	1
13	12	13	13	2.2	208	10	106	200			2
13	15	15	14	2.46	207	11	100	300			3
12	11	12	12	1.38	206	12	107	100	ميرد مضافور		4
13	12	13	13	3.04	208	11	104	200			5
13	15	15	14	2.25	209	11	104	300			6
13	12	12	11	1.64	205	9	101	100	هنيكوم		7
15	13	13	14	2.25	205	9	100	200			8
15	15	14	14	2.72	205	10	96	300			9
12	13	13	12	2.51	203	10	83	100	ميرد منقوش	قطن	10
14	13	12	12	2.32	204	9	79	200			11
14	15	14	13	4.75	204	9	77	300			12
13	12	13	12	3.24	204	17	74	100	ميرد مضافور		13
13	13	14	13	1.72	206	12	77	200			14
15	15	16	15	2.1	206	13	76	300			15
13	12	13	13	1.74	208	19	65	100	هنيكوم		16
13	15	15	14	2.2	210	12	66	200			17
14	15	15	16	2.07	210	13	63	300			18
11	13	12	12	2.2	202	13	92	100	ميرد منقوش	الفسكوز	19
12	14	13	13	2.23	205	9	88	200			20
12	15	13	15	2.32	205	12	86	300			21
11	12	13	13	1.02	200	11	90	100	ميرد مضافور		22
11	13	13	15	1.21	202	13	93	200			23
11	14	13	16	2.38	202	10	90	300			24
10	11	11	12	1.8	208	15	70	100	هنيكوم		25
10	12	11	12	1.68	208	13	73	200			26
13	15	13	14	2.32	208	12	70	300			27

أولاً- تأثير عوامل الدراسة علي قوة الشد في اتجاه اللحمة(كجم)

جدول (٤): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي قوة الشد في اتجاه اللحمة(كجم)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع خامة اللحمة	4088.074	2	2044.037	155.331	.000
التركيب النسجي	955.630	2	477.815	36.310	.000
تركيز مادة المعالجة	53.407	2	26.704	2.029	.048
تباين الخطأ	263.185	20	13.159		
التباين الكلي	5360.296	26			

$$R^2 = 0.951 \quad R = 0.975$$

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2) = 0.951 يدل على أن نوع خامة اللحمة، التركيب النسجي، وتركيز مادة المعالجة تفسر 95% من التباينات الكلية في قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكتملة 5% ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (٤) إلى ما يلي:

- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين نوع خامة اللحمة في تأثيرها علي قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم).
- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين التركيب النسجي في تأثيرها علي قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم).
- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين تركيز مادة المعالجة في تأثيرها علي قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم).

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 122.185 - 9.722X_1 - 6.444X_2 - 0.016X_3$$

حيث X_1 يمثل نوع خامة اللحمة.

حيث X_2 يمثل التركيب النسجي.


حيث X_3 يمثل تركيز مادة المعالجة.

حيث Y يمثل الخاصية المقاسة

حيث R^2 تمثل معامل التحديد.

جدول (٥): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
1	4.09	103.00	مخلوط (قطن / فسكوز)	نوع خامة اللحمة
3	6.98	73.33	قطن	
2	9.67	83.56	الفسكوز	
1	11.56	91.11	مبرد منقوش	التركيب النسجي
2	12.79	90.56	مبرد مضفور	
3	15.92	78.22	هنيكوم	
1	16.07	87.89	100ملي/لتر	تركيز مادة المعالجة
2	14.39	87.33	200ملي/لتر	
3	14.08	84.67	300ملي/لتر	



شكل (٢): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم)

يتضح من نتائج جدول (٥) والشكل (٢):

- تباين نوع خامة اللحمة حيث احتل خامة (مخلوط (قطن / فسكوز) الترتيب الأول في تأثيره علي قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم)، بينما خامة (الفسكوز) احتل الترتيب الثاني، أما خامة (قطن) فقد احتلت الترتيب الثالث.
- تباين التركيب النسجي حيث احتل التركيب النسجي (مبرد منقوش) الترتيب الأول في تأثيره علي قوة الشد في اتجاه اللحمة، بينما التركيب

النسجي (مبرد مضفور) احتل الترتيب الثاني، بينما التركيب النسجي (هنيكوم) احتل المرتبة الثالثة.

- تباين تركيز مادة المعالجة حيث احتل تركيز مادة المعالجة (100ملي/لتر) الترتيب الأول في تأثيره علي قوة الشد في اتجاه اللحمية، بينما تركيز مادة المعالجة (200ملي/لتر) احتل الترتيب الثاني، بينما تركيز مادة المعالجة (300ملي/لتر) احتل المرتبة الثالثة.

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة اللحمية قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٥).

جدول (٦) الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة اللحمية علي قوة الشد في اتجاه اللحمية (كجم)

نوع خامة اللحمية	مخلوط (قطن/ فسكوز) (م=103.00)	قطن (م=73.33)	الفسكوز (م=83.56)
مخلوط (قطن/ فسكوز)		19.4444*	29.6667*
قطن			10.2222*
الفسكوز			

*دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٦) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع خامة اللحمية في تأثيرها علي قوة الشد في اتجاه اللحمية (كجم) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: خامة مخروط (قطن-فسكوز) هي الخامة الأنسب في تأثيرها علي قوة الشد في اتجاه اللحمية وهذا يتفق مع دراسة (إلهام عبدالعزيز محمد - ٢٠١٢م).

ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٦).

جدول (٧) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي علي قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم)

التركيب النسجي	مبرد منقوش (م=91.11)	مبرد مضاف (م=90.56)	هنيكوم (م=78.22)
مبرد منقوش		.5556	12.8889*
مبرد مضاف			12.3333*
هنيكوم			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٧) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين التركيب النسجي في تأثيرها علي قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: التركيب النسجي (مبرد منقوش) هو التركيب النسجي الأمثل والأنسب في تأثيره على قوة الشد في اتجاه اللحمه وذلك يتفق مع دراسة (إيمان محمد أبو طالب-٢٠٠٣م).

ولتحديد اتجاه الفروق بين تركيز مادة المعالجة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٧).

جدول (٨) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين تركيز مادة المعالجة علي قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم)

تركيز مادة المعالجة	100ملي/لتر (م=87.89)	200ملي/لتر (م=87.33)	300ملي/لتر (م=84.67)
مبرد منقوش		.5556	3.2222*
مبرد مضاف			2.6667*
هنيكوم			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٨) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين تركيز مادة المعالجة في تأثيرها علي قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: تركيز مادة المعالجة (١٠٠ملي/لتر) هو التركيز الأنسب في تأثيره على قوة الشد في اتجاه اللحمه وذلك يتفق مع دراسة (مها طلعت السيد خلف الله - ٢٠٠٩م).

ثانياً - تأثير عوامل الدراسة علي الاستطالة (%)

جدول (٩): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N - Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي الاستطالة (%)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع خامة اللحمة	31.630	2	15.815	3.637	.025
التركيب النسجي	29.852	2	14.926	3.433	.032
تركيز مادة المعالجة	16.074	2	8.037	1.848	.043
تباين الخطأ	86.963	20	4.348		
التباين الكلي	164.519	26			

$$R^2 = 0.741 \quad R = 0.860$$

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو الاستطالة (%) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2) = 0.741 يدل على أن نوع خامة اللحمة، التركيب النسجي، وتركيز مادة المعالجة تفسر 74% من التباينات الكلية في الاستطالة (%) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكتملة 26% ترجع الى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (٩) إلى ما يلي:

- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين نوع خامة اللحمة في تأثيرها علي الاستطالة (%).
- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين التركيب النسجي في تأثيرها علي الاستطالة (%).
- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين تركيز مادة المعالجة في تأثيرها علي الاستطالة (%).

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 8.815 + 0.944X_1 + 1.167 X_2 - 0.007 X_3$$

جدول (١٠): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي الاستطالة (%)

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
نوع خامة اللحمة	مخلوط (قطن/ فسكوز)	10.11	1.27	3
	قطن	12.67	3.43	1

2	1.80	12.00	الفسكوز	التركيب النسجي
3	1.62	10.11	مبرد منقوش	
2	2.05	12.22	مبرد مضفور	
1	3.17	12.44	هنيكوم	
1	3.71	12.67	100ملي/لتر	تركيز مادة المعالجة
3	1.69	10.89	200ملي/لتر	
2	1.39	11.22	300ملي/لتر	



شكل (٣): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي الاستطالة (%)

يتضح من نتائج جدول (١٠) والشكل (٣):

- تباين نوع خامة اللحمة حيث احتل خامة(قطن) الترتيب الأول في تأثيره علي الاستطالة (%)، بينما خامة (الفسكوز) احتل الترتيب الثاني، أما خامة (مخلوط (قطن/ فسكوز) فقد احتلت الترتيب الثالث.
- تباين التركيب النسجي حيث احتل التركيب النسجي (هنيكوم) الترتيب الأول في تأثيره علي الاستطالة (%)، بينما التركيب النسجي (مبرد مضفور) احتل الترتيب الثاني، بينما التركيب النسجي (مبرد منقوش) احتل المرتبة الثالثة.
- تباين تركيز مادة المعالجة حيث احتل تركيز مادة المعالجة (100ملي/لتر) الترتيب الأول في تأثيره علي الاستطالة (%)، بينما تركيز مادة المعالجة (300ملي/لتر) احتل الترتيب الثاني، بينما تركيز مادة المعالجة (200ملي/لتر) احتل المرتبة الثالثة.

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة اللحمة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (١٠).

جدول (١١) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة اللحمة علي الاستطالة (%)

نوع خامة اللحمة	مخلوط (قطن/ فسكوز) (م=10.11)	قطن (م=12.67)	الفسكوز (م=12.00)
مخلوط (قطن/ فسكوز)		2.5556*	1.8889
قطن			.6667
الفسكوز			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١١) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع خامة اللحمة في تأثيرها علي الاستطالة (%).

ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (١١).

جدول (١٢) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي علي الاستطالة (%)

التركيب النسجي	مبرد منقوش (م=10.11)	مبرد مضفور (م=12.22)	هنيكوم (م=12.44)
مبرد منقوش		2.1111*	2.3333*
مبرد مضفور			.2222
هنيكوم			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٢) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين التركيب النسجي في تأثيرها علي الاستطالة (%) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: التركيب النسجي (هنيكوم) هو الأكثر تأثيراً بأختبارات الاستطالة وذلك يتفق مع دراسة (أمال بسيوني وآخرون - ٢٠١٠م).

ولتحديد اتجاه الفروق بين تركيز مادة المعالجة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (١٢).

جدول (١٣) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين تركيز مادة المعالجة علي الاستطالة (%)

تركيز مادة المعالجة	100ملي/لتر (م=12.67)	200ملي/لتر (م=10.89)	300ملي/لتر (م=11.22)
مبرد منقوش		*1.7778	*1.4444
مبرد مضفور			.3333
هنيكوم			

**دالة عند مستوى ٠.٠١ *دالة عند مستوى ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٣) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين تركيز مادة المعالجة في تأثيرها علي الاستطالة (%) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: تركيز مادة المعالجة (١٠٠ملي/لتر) هو التركيز الأمثل والأكثر تأثيراً لاختبارات الاستطالة وهذا يتفق مع دراسة (وسام اسامة عبدالروؤف - ٢٠١٧م).

ثالثاً- تأثير عوامل الدراسة علي وزن المتر المربع (جم/م^٢)

جدول (١٤): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N - Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي وزن المتر المربع (جم/م^٢)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع خامة اللحمية	24.074	2	12.037	2.427	.044
التركيب النسجي	39.407	2	19.704	3.973	.035
تركيز مادة المعالجة	12.519	2	6.259	1.262	.047
تباين الخطأ	99.185	20	4.959		
التباين الكلي	175.185	26			

$$R^2 = 0.434 \quad R = 0.658$$

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو وزن المتر المربع (جم/م^٢) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2) = ٠.٤٣٤ يدل على أن نوع خامة اللحمية، التركيب النسجي، وتركيز مادة المعالجة تفسر ٤٣% من التباينات الكلية في وزن المتر المربع (جم/م^٢) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكتملة ٥٧% ترجع الى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (١٤) إلي ما يلي:


١. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (٠.٠٥) بين نوع خامة اللحمية في تأثيرها علي وزن المتر المربع (جم/م^٢) .
٢. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (٠.٠٥) بين التركيب النسجي في تأثيرها علي وزن المتر المربع (جم/م^٢) .
٣. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (٠.٠٥) بين تركيز مادة المعالجة في تأثيرها علي وزن المتر المربع (جم/م^٢) .

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 204.074 + 1.111X_1 + 1.222X_2 - 0.007 X_3$$

جدول (١٥): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي وزن المتر المربع (جم/م^٢)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
1	1.50	206.67	مخلوط (قطن/ فسكوز)	نوع خامة اللحمية
2	2.67	206.11	قطن	
3	3.09	204.44	الفسكوز	
2	2.00	205.00	مبرد منقوش	التركيب النسجي
3	2.99	204.78	مبرد مضفور	
1	2.01	207.44	هنيكوم	
2	2.77	204.78	100ملي/لتر	تركيز مادة المعالجة
1	2.49	206.22	200ملي/لتر	
1	2.54	206.22	300ملي/لتر	



شكل (٤): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي وزن المتر المربع (جم/م^٢)

يتضح من نتائج جدول (١٥) والشكل (٤):

- تباين نوع خامة اللحمية حيث احتل خامة (مخلوط (قطن/ فسكوز)) الترتيب الأول في تأثيره علي وزن المتر المربع (جم/م²)، بينما خامة (قطن) احتل الترتيب الثاني، أما خامة (الفسكوز) فقد احتلت الترتيب الثالث.

- تباين التركيب النسجي حيث احتل التركيب النسجي (هنيكوم) الترتيب الأول في تأثيره علي وزن المتر المربع (جم/م²)، بينما التركيب النسجي (مبرد منقوش) احتل الترتيب الثاني، بينما التركيب النسجي (مبرد مضفور) احتل المرتبة الثالثة.

- تباين تركيز مادة المعالجة حيث احتل تركيز مادة المعالجة (200ملي/لتر) الترتيب الأول في تأثيره علي وزن المتر المربع (جم/م²)، بالتساوي مع تركيز مادة المعالجة (300ملي/لتر) احتل الترتيب الثاني، بينما تركيز مادة المعالجة (100ملي/لتر) احتل المرتبة الثالثة.

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة اللحمية قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (١٥).

جدول (١٦) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة اللحمية علي وزن المتر المربع (جم/م²)

نوع خامة اللحمية	مخلوط (قطن/ فسكوز) (م=206.67)	قطن (م=206.11)	الفسكوز (م=204.44)
مخلوط (قطن/ فسكوز)		.5556	2.2222*
قطن			1.6667
الفسكوز			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول () انه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع خامة اللحمية في تأثيرها علي وزن المتر المربع (جم/م²) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: نوع خامة (مخلوط قطن-فسكوز) هي الأكثر تأثيراً علي وزن المتر المربع وذلك يتفق مع دراسة (مها طلعت ٢٠٠٩م ، ايمان ابو طالب ٢٠٠٣م).

ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (١٦).

جدول (١٧) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي علي وزن المتر المربع (جم/م^٢)

التركيب النسجي	مبرد منقوش (م=205.00)	مبرد مضافور (م=204.78)	هنيكوم (م=207.44)
مبرد منقوش		.2222	2.4444*
مبرد مضافور			2.6667*
هنيكوم			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٧) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين التركيب النسجي في تأثيرها علي وزن المتر المربع (جم/م^٢) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: التركيب النسجي (هنيكوم) هو الأكثر تأثيراً على وزن المتر المربع وذلك يتفق مع دراسة (تامر مصطفى سمير - ٢٠٠٢م).

ولتحديد اتجاه الفروق بين تركيز مادة المعالجة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (١٧).

جدول (١٨) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين تركيز مادة المعالجة علي وزن المتر المربع (جم/م^٢)

تركيز مادة المعالجة	100ملي/لتر (م=204.78)	200ملي/لتر (م=206.22)	300ملي/لتر (م=206.22)
مبرد منقوش		*1.4444	*1.4444
مبرد مضافور			.0000
هنيكوم			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٨) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين تركيز مادة المعالجة في تأثيرها علي وزن المتر المربع (جم/م^٢) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: تركيز مادة المعالجة (٢٠٠ ملي/لتر ، ٣٠٠ ملي/لتر) متساوين في التأثير على المتر المربع وذلك يتفق مع دراسة (وسام عبدالرؤوف - ٢٠١٧م).

رابعاً - تأثير عوامل الدراسة علي زمن الامتصاص (ث)

جدول (١٩): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N - Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي زمن

الامتصاص (ث)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع خامة اللحمية	3.290	2	1.645	3.455	.041
التركيب النسجي	3.499	2	1.750	3.675	.034
تركيز مادة المعالجة	2.429	2	1.215	2.551	.053
تباين الخطأ	9.522	20	.476		
التباين الكلي	18.741	26			

$$R^2 = 0.492 \quad R = 0.701$$

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو زمن الامتصاص (ث) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2) = 0.492 يدل على أن نوع خامة اللحمية، التركيب النسجي، وتركيز مادة المعالجة تفسر 49% من التباينات الكلية في زمن الامتصاص (ث) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكتملة 51% ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (١٩) إلي ما يلي:

- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين نوع خامة اللحمية في تأثيرها علي زمن الامتصاص (ث) .
- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين التركيب النسجي في تأثيرها علي زمن الامتصاص (ث) .
- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين تركيز مادة المعالجة في تأثيرها علي زمن الامتصاص (ث) .

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 2.959 - .321X_1 - .421X_2 - 0.004 X_3$$

جدول (٢٠): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي زمن الامتصاص (ث)

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
نوع خامة اللحمية	مخلوط (قطن/ فسكوز)	2.35	0.60	2
	قطن	2.52	0.95	3

1	0.82	1.71	الفسكوز	التركيب النسجي
3	0.83	2.69	مبرد منقوش	
2	0.78	2.04	مبرد مضفور	
1	0.78	1.85	هنيكوم	
1	1.04	1.88	100ملي/لتر	تركيز مادة المعالجة
2	0.51	2.09	200ملي/لتر	
3	0.83	2.60	300ملي/لتر	

*خاصية سالبه



شكل (٥): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي زمن الامتصاص (ث)

يتضح من نتائج جدول (٢٠) والشكل (٥):

- تباين نوع خامة اللحمة حيث احتل خامة(فسكوز) الترتيب الأول في تأثيره علي زمن الامتصاص (ث)، بينما خامة (قطن) احتل الترتيب الثاني، أما خامة (مخلوط (قطن/فسكوز)) فقد احتلت الترتيب الثالث.
- تباين التركيب النسجي حيث احتل التركيب النسجي (هنيكوم) الترتيب الأول في تأثيره علي زمن الامتصاص (ث)، بينما التركيب النسجي (مبرد مضفور) احتل الترتيب الثاني، بينما التركيب النسجي (مبرد منقوش) احتل المرتبة الثالثة.
- تباين تركيز مادة المعالجة حيث احتل تركيز مادة المعالجة (200ملي/لتر) الترتيب الأول في تأثيره علي زمن الامتصاص (ث)، يليه في الترتيب الثاني تركيز مادة المعالجة (200ملي/لتر) احتل الترتيب الثاني، بينما تركيز مادة المعالجة (300ملي/لتر) احتل المرتبة الثالثة.

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة اللحمة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٢٠).

جدول (٢١) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة اللحمة علي زمن الامتصاص (ث)

نوع خامة اللحمة	مخلوط (قطن/ فسكوز) (م=2.35)	قطن (م=2.52)	الفسكوز (م=1.71)
مخلوط (قطن/ فسكوز)		.1678	.6422
قطن			.8100*
الفسكوز			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٢١) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع خامة اللحمة في تأثيرها علي زمن الامتصاص (ث) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: نوع خامة الفسكوز هو الأكثر تأثيراً علي زمن الامتصاص وذلك يتفق مع دراسة (أميرة محمد وفائي الدين - ٢٠٠٩م).

ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٢١).

جدول (٢٢) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين

التركيب النسجي علي زمن الامتصاص (ث)

التركيب النسجي	مبرد منقوش (م=2.69)	مبرد مضافور (م=2.04)	هنيكوم (م=1.85)
مبرد منقوش		.6500	.8411*
مبرد مضافور			.1911
هنيكوم			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٢٢) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين التركيب النسجي في تأثيرها علي زمن الامتصاص (ث) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: التركيب النسجي (هنيكوم) هو الأكثر تأثيراً علي زمن الامتصاص وذلك يتفق مع دراسة (أمل بسيوني وآخرون - ٢٠١٠م).

ولتحديد اتجاه الفروق بين تركيز مادة المعالجة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٢٢).

جدول (٢٣) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين تركيز مادة المعالجة علي زمن الامتصاص (ث)

تركيز مادة المعالجة	100ملي/لتر (م=1.88)	200ملي/لتر (م=2.09)	300ملي/لتر (م=2.60)
مبرد منقوش		.2133	.7156*
مبرد مضاف			.5022
هنيكوم			

**دالة عند مستوى ٠.٠١ *دالة عند مستوى ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٢٣) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين تركيز مادة المعالجة في تأثيرها علي زمن الامتصاص (ث)ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: تركيز مادة المعالجة (١٠٠ملي/لتر) هو الأكثر في تأثيره علي زمن الامتصاص وهذا يتفق مع دراسة (تامر مصطفى سمير - ٢٠٠٢م).

خامساً- تأثير عوامل الدراسة علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve)

جدول (٢٤): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N - Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي قطر

تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع خامة اللحم	2.074	2	1.037	1.474	.023
التركيب النسجي	3.630	2	1.815	2.579	.011
تركيز مادة المعالجة	29.407	2	14.704	20.895	.000
تباين الخطأ	14.074	20	.704		
التباين الكلي	49.185	26			

$$R^2 = 0.714 \quad R = 0.844$$

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة

$(R^2) = 0.714$ يدل على أن نوع خامة اللحمية، التركيب النسجي، وتركيز مادة المعالجة تفسر 71% من التباينات الكلية في قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve) تقسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملية 29% ترجع الى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (٢٤) إلي ما يلي:

1. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين نوع خامة اللحمية في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve) .
2. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين التركيب النسجي في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve) .
3. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين تركيز مادة المعالجة في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve) .


وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 9.481 + 0.333X_1 + 0.278X_2 + 0.013X_3$$

جدول (٢٥): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات

(Gm+ Ve)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
3	1.27	12.89	مخلوط (قطن/ فسكوز)	نوع خامة اللحمية
2	1.41	13.33	قطن	
1	1.51	13.56	الفسكوز	
3	1.20	12.78	مبرد منقوش	التركيب النسجي
1	1.41	13.67	مبرد مضاف	
2	1.50	13.33	هنيكوم	
3	0.71	12.00	100ملي/لتر	تركيز مادة المعالجة
2	0.97	13.22	200ملي/لتر	
1	1.01	14.56	300ملي/لتر	



شكل (٥): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve)

يتضح من نتائج جدول (٢٥) والشكل (٥):

- تباين نوع خامة اللحمة حيث احتل خامة (فسكوز) الترتيب الأول في تأثيره علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve)، بينما خامة (قطن) احتل الترتيب الثاني، أما خامة (مخلوط (قطن/ فسكوز)) فقد احتلت الترتيب الثالث.
 - تباين التركيب النسجي حيث احتل التركيب النسجي (مبرد مضفور) الترتيب الأول في تأثيره علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve)، بينما التركيب النسجي (هنيكوم) احتل الترتيب الثاني، بينما التركيب النسجي (مبرد منقوش) احتل المرتبة الثالثة.
 - تباين تركيز مادة المعالجة حيث احتل تركيز مادة المعالجة (300 مللي/لتر) الترتيب الأول في تأثيره علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve)، يليه في الترتيب الثاني تركيز مادة المعالجة (200 مللي/لتر) احتل الترتيب الثاني، بينما تركيز مادة المعالجة (100 مللي/لتر) احتل المرتبة الثالثة.
- ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة اللحمة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٢٥).

جدول (٢٦) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة اللحمية علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve)

نوع خامة اللحمية	مخلوط (قطن/ فسكوز) (م=12.89)	قطن (م=13.33)	الفسكوز (م=13.56)
مخلوط (قطن/ فسكوز)		.4444*	.6667*
قطن			.2222
الفسكوز			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٢٦) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع خامة اللحمية في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: خامة الفسكوز هي الأعلى تأثيراً علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve) وذلك يتفق مع دراسة (إبراهيم الشربيني وآخرون - ٢٠١٦م).

ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٢٦).

جدول (٢٧) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve)

التركيب النسجي	مبرد منقوش (م=12.78)	مبرد مضافور (م=13.67)	هنيكوم (م=13.33)
مبرد منقوش		.8889*	.5556*
مبرد مضافور			.3333
هنيكوم			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٢٧) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين التركيب النسجي في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: التركيب النسجي (مبرد مضافور) هو الأعلى تأثيراً علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve) وذلك يتفق مع دراسة (إبراهيم الشربيني ٢٠١٦م ، وسام اسامه عبدالرؤوف ، ٢٠١٧م).

ولتحديد اتجاه الفروق بين تركيز مادة المعالجة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٢٧).

جدول (٢٨) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين تركيز مادة المعالجة علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve)

تركيز مادة المعالجة	100ملي/لتر (م=12.00)	200ملي/لتر (م=13.22)	300ملي/لتر (م=14.56)
مبرد منقوش		1.2222*	2.5556*
مبرد مضاف			1.3333*
هنيكوم			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٢٨) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين تركيز مادة المعالجة في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm+ Ve) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: تركيز مادة المعالجة (٣٠٠ ملي/لتر) هي الأعلى تأثيراً على قطر تثبيت الميكروبات (Ve) وذلك يتفق مع دراسة (مها طلعت السيد خلف الله - ٢٠٠٩م).

سادساً- تأثير عوامل الدراسة علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve)

جدول (٢٩): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N - Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي قطر

تثبيت الميكروبات (Gm-Ve)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع خامة اللحم	9.407	2	4.704	7.651	.003
التركيب النسجي	1.852	2	.926	1.506	.046
تركيز مادة المعالجة	16.519	2	8.259	13.434	.000
تباين الخطأ	12.296	20	.615		
التباين الكلي	40.074	26			

$$R^2 = 0.693 \quad R = 0.832$$

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة

$(R^2) = 0.693$ يدل على أن نوع خامة اللحمية، التركيب النسجي، وتركيز مادة المعالجة تفسر 69% من التباينات الكلية في قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملية 31% ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (29) إلى ما يلي:

1. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين نوع خامة اللحمية في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve) .
2. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين التركيب النسجي في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve) .
3. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين تركيز مادة المعالجة في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve) .

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 12.074 - 0.389X_1 + 0.001 X_2 + 0.009 X_3$$

جدول (30): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
2	1.20	13.22	مخلوط (قطن/ فسكوز)	نوع خامة اللحمية
1	1.27	13.89	قطن	
3	0.88	12.44	الفسكوز	
2	1.00	13.00	مبرد منقوش	التركيب النسجي
1	1.24	13.56	مبرد مضاف	
2	1.50	13.00	هنيكوم	
3	0.71	12.33	100ملي/لتر	تركيز مادة المعالجة
2	1.12	13.00	200ملي/لتر	
1	1.09	14.22	300ملي/لتر	



شكل (٦): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve)

يتضح من نتائج جدول (٣٠) والشكل (٦):

- تباين نوع خامة اللحمه حيث احتل خامة(قطن) الترتيب الأول في تأثيره علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve)، بينما خامة (مخلوط (قطن/ فسكوز) احتل الترتيب الثاني، أما خامة (فسكوز) فقد احتلت الترتيب الثالث.

- تباين التركيب النسجي حيث احتل التركيب النسجي (مبرد مضفور) الترتيب الأول في تأثيره علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve)، بينما التركيب النسجي (هنيكوم) احتل الترتيب الثاني، بالتساوي مع التركيب النسجي (مبرد منقوش).

- تباين تركيز مادة المعالجة حيث احتل تركيز مادة المعالجة (300 مللي/لتر) الترتيب الأول في تأثيره علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve)، يليه في الترتيب الثاني تركيز مادة المعالجة (200 مللي/لتر) احتل الترتيب الثاني، بينما تركيز مادة المعالجة (100 مللي/لتر) احتل المرتبة الثالثة.

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة اللحمه قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٣٠).

جدول (٣١) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة اللحمية علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve)

نوع خامة اللحمية	مخلوط (قطن/ فسكوز) (م=13.22)	قطن (م=13.89)	الفسكوز (م=12.44)
مخلوط (قطن/ فسكوز)		.6667	.7778*
قطن			1.4444*
الفسكوز			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٣١) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع خامة اللحمية في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: خامة القطن هي الأعلى تأثيراً علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve) وذلك يتفق مع دراسة (أميره محمد وفائي الدين - ٢٠٠٩م).

ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٣١).

جدول (٣٢) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve)

التركيب النسجي	مبرد منقوش (م=13.00)	مبرد مضافور (م=13.56)	هنيكوم (م=13.00)
مبرد منقوش		.5556*	.0000
مبرد مضافور			.5556*
هنيكوم			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٣٢) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين التركيب النسجي في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: التركيب النسجي (مبرد مضافور) هو الأعلى تأثيراً علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve) وهذا يتفق مع دراسة (إيمان محمد جمال الدين مسعود - ٢٠١٤م).

ولتحديد اتجاه الفروق بين تركيز مادة المعالجة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٣٢).

جدول (٣٣) الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين تركيز مادة المعالجة علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve)

تركيز مادة المعالجة	100ملي/لتر (م=12.33)	200ملي/لتر (م=13.00)	300ملي/لتر (م=14.22)
مبرد منقوش		.6667	1.8889*
مبرد مضاف			1.2222*
هنيكوم			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٣٣) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين تركيز مادة المعالجة في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: تركيز مادة المعالجة (٣٠٠ ملي/لتر) هو التركيز الأعلى تأثيراً على قطر تثبيت الميكروبات (Gm-Ve) وهذا يتفق مع دراسة (أمل بسيوني ، وآخرون - ٢٠١٠م).

سابعاً- تأثير عوامل الدراسة علي قطر تثبيت الميكروبات (Yeast)

جدول (٣٤): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N - Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي قطر

تثبيت الميكروبات (Yeast)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع خامة اللحمية	2.741	2	1.370	2.721	.040
التركيب النسجي	.963	2	.481	.956	.401
تركيز مادة المعالجة	41.407	2	20.704	41.103	.000
تباين الخطأ	10.074	20	.504		
التباين الكلي	55.185	26			

$$R^2 = 0.817 \quad R = 0.903$$

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو قطر تثبيت الميكروبات (Yeast) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2)=0.817 يدل

على أن نوع خامة اللحمية، التركيب النسجي، وتركيز مادة المعالجة تفسر ٨٢% من التباينات الكلية في قطر تثبيت الميكروبات (Yeast) نفسها العلاقة الخطية وأن النسبة المكتملة ١٨% ترجع الى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (٣٤) إلي ما يلي:

١. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (٠.٠٥) بين نوع خامة اللحمية

في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Yeast) .

٢. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين التركيب النسجي في تأثيرها علي قطر

تثبيت الميكروبات (Yeast) .

٣. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (٠.٠١) بين تركيز مادة المعالجة

في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Yeast) .

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 10.037 + 0.167X_1 - 0.056 X_2 + 0.015 X_3$$

جدول (٣٥): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Yeast)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
3	1.69	12.89	مخلوط (قطن / فسكوز)	نوع خامة اللحمية
1	1.32	13.67	قطن	
2	1.39	13.22	الفسكوز	
1	1.42	13.44	مبرد منقوش	التركيب النسجي
3	1.41	13.00	مبرد مضافور	
2	1.66	13.33	هنيكوم	
3	0.78	11.89	100ملي/لتر	تركيز مادة المعالجة
2	1.00	13.00	200ملي/لتر	
1	0.33	14.89	300ملي/لتر	



شكل (٧): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Yeast)

يتضح من نتائج جدول (٣٥) والشكل (٧):

- تباين نوع خامة اللحم حيث احتل خامة (قطن) الترتيب الأول في تأثيره علي قطر تثبيت الميكروبات (Yeast)، بينما خامة (فسكوز) احتل الترتيب الثاني، أما خامة (مخلوط (قطن/ فسكوز) فقد احتلت الترتيب الثالث.
 - تباين التركيب النسجي حيث احتل التركيب النسجي (مبرد منقوش) الترتيب الأول في تأثيره علي قطر تثبيت الميكروبات (Yeast)، بينما التركيب النسجي (هنيكوم) احتل الترتيب الثاني، بينما التركيب النسجي (مبرد مضمفوز) احتل الترتيب الثالث.
 - تباين تركيز مادة المعالجة حيث احتل تركيز مادة المعالجة (300 مللي/لتر) الترتيب الأول في تأثيره علي قطر تثبيت الميكروبات (Yeast)، يليه في الترتيب الثاني تركيز مادة المعالجة (200 مللي/لتر) احتل الترتيب الثاني، بينما تركيز مادة المعالجة (100 مللي/لتر) احتل المرتبة الثالثة.
- ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة اللحم قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٣٥).

جدول (٣٦) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة اللحمية علي قطر تثبيت الميكروبات (Yeast)

نوع خامة اللحمية	مخلوط (قطن/ فسكوز) (م=12.89)	قطن (م=13.67)	الفسكوز (م=13.22)
مخلوط (قطن/ فسكوز)		.7778*	.3333
قطن			.4444*
الفسكوز			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٣٦) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع خامة اللحمية في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Yeast) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: القطن هو الأعلى تأثيراً علي قطر تثبيت الميكروبات (Yeast) وهذا يتفق مع دراسة (أميرة محمد وفائي الدين - ٢٠٠٩م). ولتحديد اتجاه الفروق بين تركيز مادة المعالجة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٣٦).

جدول (٣٧) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين تركيز مادة المعالجة علي قطر تثبيت الميكروبات (Yeast)

تركيز مادة المعالجة	100ملي/لتر (م=11.89)	200ملي/لتر (م=13.00)	300ملي/لتر (م=14.89)
مبرد منقوش		1.1111*	3.0000*
مبرد مضاف			1.8889*
هنيكوم			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٣٧) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين تركيز مادة المعالجة في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Yeast) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: التركيب النسجي (مبرد منقوش) الاعلى تأثيراً علي قطر تثبيت الميكروبات (Yeast) وهذا يتفق مع دراسة (إبراهيم الشربيني وآخرون - ٢٠١٦م).

ثامناً - تأثير عوامل الدراسة علي قطر تثبيت الميكروبات (Fungal)

جدول (٣٨): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N - Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي قطر

تثبيت الميكروبات (Fungal)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع خامة اللحمية	26.963	2	13.481	20.800	.000
التركيب النسجي	.963	2	.481	.743	.488
تركيز مادة المعالجة	9.407	2	4.704	7.257	.004
تباين الخطأ	12.963	20	.648		
التباين الكلي	50.296	26			

$$R^2 = 0.742 \quad R = 0.861$$

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو قطر تثبيت الميكروبات (Fungal) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2) = 0.742 يدل على أن نوع خامة اللحمية، التركيب النسجي، وتركيز مادة المعالجة تفسر 74% من التباينات الكلية في قطر تثبيت الميكروبات (Fungal) بقسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكتملة 26% ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (٣٨) إلي ما يلي:


- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين نوع خامة اللحمية في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Fungal) .
- لا يوجد فرق دال إحصائياً بين التركيب النسجي في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Fungal) .
- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين تركيز مادة المعالجة في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Fungal) .

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 12.852 - 1.00X_1 + 0.167 X_2 + 0.007 X_3$$

جدول (٣٩): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Fungal)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
2	1.09	13.22	مخلوط (قطن/ فسكوز)	نوع خامة اللحمية
1	0.88	13.44	قطن	
3	0.97	11.22	الفسكوز	
2	1.01	12.56	مبرد منقوش	التركيب النسجي
3	1.33	12.44	مبرد مضافور	
1	1.83	12.89	هنيكوم	
3	1.05	11.89	100ملي/لتر	تركيز مادة المعالجة
2	1.50	12.67	200ملي/لتر	
1	1.32	13.33	300ملي/لتر	



شكل (٨): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Fungal)

يتضح من نتائج جدول (٣٩) والشكل (٨):

- تباين نوع خامة اللحمية حيث احتل خامة(قطن) الترتيب الأول في تأثيره علي قطر تثبيت الميكروبات (Fungal)، بينما خامة (مخلوط (قطن/ فسكوز) احتل الترتيب الثاني،أما خامة (فسكوز) فقد احتلت الترتيب الثالث.
- تباين التركيب النسجي حيث احتل التركيب النسجي (هنيكوم) الترتيب الأول في تأثيره علي قطر تثبيت الميكروبات (Fungal)، بينما التركيب النسجي (مبرد منقوش) احتل الترتيب الثاني، بينما التركيب النسجي (مبرد مضافور) احتل الترتيب الثالث.

- تباين تركيز مادة المعالجة حيث احتل تركيز مادة المعالجة (300ملي/لتر) الترتيب الأول في تأثيره علي قطر تثبيت الميكروبات (Fungal)، يليه في الترتيب الثاني تركيز مادة المعالجة (200ملي/لتر) احتل الترتيب الثاني، بينما تركيز مادة المعالجة (100 ملي/لتر) احتل المرتبة الثالثة.

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة اللحمة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٣٩).

جدول (٤٠) الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة اللحمة علي قطر تثبيت الميكروبات (Fungal)

نوع خامة اللحمة	مخلوط (قطن/ فسكوز) (م=13.22)	قطن (م=13.44)	الفسكوز (م=11.22)
مخلوط (قطن/ فسكوز)		.2222	2.000*
قطن			2.2222*
الفسكوز			

**دالة عند مستوي ٠.٠١ *دالة عند مستوي ٠.٠٥

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٤٠) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع خامة اللحمة في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Fungal) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: خامة القطن هي الأعلى تأثيراً علي قطر تثبيت الميكروبات (Fungal) وهذا يتفق مع دراسة (إبراهيم الشربيني وآخرون - ٢٠١٦م).

ولتحديد اتجاه الفروق بين تركيز مادة المعالجة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٤٠).

جدول (٤١) الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين تركيز مادة المعالجة علي قطر تثبيت الميكروبات (Fungal)

تركيز مادة المعالجة	100ملي/لتر (م=11.89)	200ملي/لتر (م=12.67)	300ملي/لتر (م=13.33)
مبرد منقوش		.7778	1.4444*
مبرد مضاف			0.6667*
هنيكوم			

**دالة عند مستوى ٠.٠١ *دالة عند مستوى ٠.٠٥


نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٤١) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين تركيز مادة المعالجة في تأثيرها علي قطر تثبيت الميكروبات (Fungal) ويمكن للباحثة تفسير ذلك بأن: تركيز مادة المعالجة (٣٠٠ملي/لتر) هي الأعلى تأثيراً على قطر تثبيت الميكروبات (Fungal) وهذا يتفق مع دراسة (مها طلعت السيد خلف الله - ٢٠٠٩م).

تاسعا : تقييم الجودة الكلية لإختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة (تحت الدراسة):


تم عمل تقييم لجودة لإختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة ، لاختيار أنسب عوامل الدراسة (نوع خامة اللحمية، التركيب النسجي، تركيز مادة المعالجة) وذلك باستخدام أشكال الرادار RadarChart متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية من خلال استخدام الخواص الأتية: قوة الشد في اتجاه اللحمية (كجم)، نسبة الاستطالة (%، وزن المتر المربع (جم/ م^٢)، وزن المتر المربع، زمن الامتصاص (ث)، قطر تثبيت الميكروبات (Gm+Ve)، قطر تثبيت الميكروبات (Ve-Gm)، قطر تثبيت الميكروبات (Yeast)، قطر تثبيت الميكروبات (Fungal)، وذلك بتحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلي قيم مقارنة، حيث أن القيمة المقارنة الأكبر تكون الأفضل مع قوة الشد في اتجاه اللحمية (كجم)، نسبة الاستطالة (%، وزن المتر المربع (جم/ م^٢)، وزن المتر المربع، قطر تثبيت الميكروبات (Gm+Ve)، قطر تثبيت الميكروبات (Ve-Gm)، قطر تثبيت الميكروبات (Yeast)، قطر تثبيت الميكروبات (Fungal)، وأن القيمة المقارنة الأقل تكون الأفضل مع زمن الامتصاص.

جدول (٢٤) نتائج معامل الجودة الكلية لإختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة (تحت الدراسة)

معامل الجودة	المساحة المثالية	قطر تثبيت الميكروبات				زمن الامتصاص	وزن المتر المربع	الاستطالة	قوة الشد في اتجاه اللحمية	تركيز مادة المعالجة (ملي / لتر)	التركيب النسجي	نوع خامة اللحمية	رقم العينة	
		Fungal	Yeast	Gm	Gm									
				-Ve	+Ve									
71.20	569.64	80.00	73.33	75.00	68.75	31.88	98.57	42.11	100.00	100	مخلوط (قطن / فسكوز)	1		
78.06	624.46	86.67	80.00	81.25	81.25	46.36	99.05	52.63	97.25	200		مبرد	2	
82.20	657.59	86.67	100.00	93.75	87.50	41.46	98.57	57.89	91.74	300		منقوش	3	
79.58	636.66	80.00	73.33	75.00	75.00	73.91	98.10	63.16	98.17	100		مبرد	4	
76.88	615.07	86.67	80.00	81.25	81.25	33.55	99.05	57.89	95.41	200			مضفور	5
83.26	666.08	86.67	100.00	93.75	87.50	45.33	99.52	57.89	95.41	300				6
76.28	610.26	86.67	80.00	75.00	68.75	62.20	97.62	47.37	92.66	100		هنيكوم	7	
79.69	637.48	100.00	86.67	81.25	87.50	45.33	97.62	47.37	91.74	200				8
81.35	650.82	100.00	100.00	87.50	87.50	37.50	97.62	52.63	88.07	300				9
73.62	589.00	80.00	86.67	81.25	75.00	40.64	96.67	52.63	76.15	100	مبرد	قطن	10	
73.87	590.95	93.33	86.67	75.00	75.00	43.97	97.14	47.37	72.48	200			منقوش	11
74.84	598.71	93.33	100.00	87.50	81.25	21.47	97.14	47.37	70.64	300				12
76.11	608.90	86.67	80.00	81.25	75.00	31.48	97.14	89.47	67.89	100	مبرد		13	
79.16	633.28	86.67	86.67	87.50	81.25	59.30	98.10	63.16	70.64	200			مضفور	14
84.82	678.56	100.00	100.00	100.00	93.75	48.57	98.10	68.42	69.72	300				15
80.81	646.47	86.67	80.00	81.25	81.25	58.62	99.05	100.00	59.63	100	هنيكوم		16	
79.75	637.99	86.67	100.00	93.75	87.50	46.36	100.00	63.16	60.55	200				17
82.82	662.58	93.33	100.00	93.75	100.00	49.28	100.00	68.42	57.80	300				18
75.67	605.38	73.33	86.67	75.00	75.00	46.36	96.19	68.42	84.40	100	مبرد	الفسكوز	19	
75.91	607.29	80.00	93.33	81.25	81.25	45.74	97.62	47.37	80.73	200			منقوش	20
79.83	638.64	80.00	100.00	81.25	93.75	43.97	97.62	63.16	78.90	300				21
81.44	651.53	73.33	80.00	81.25	81.25	100.00	95.24	57.89	82.57	100	مبرد		22	
83.65	669.23	73.33	86.67	81.25	93.75	84.30	96.19	68.42	85.32	200			مضفور	23
77.77	622.16	73.33	93.33	81.25	100.00	42.86	96.19	52.63	82.57	300				24
72.83	582.63	66.67	73.33	68.75	75.00	56.67	99.05	78.95	64.22	100	هنيكوم		25	
73.20	585.57	66.67	80.00	68.75	75.00	60.71	99.05	68.42	66.97	200				26
78.23	625.81	86.67	100.00	81.25	87.50	43.97	99.05	63.16	64.22	300				27



شكل (٩) معامل الجودة الكلية لأفضل العينات (رقم: ١٥) بمساحة مثالية (٦٧٨.٥٦) ومعامل الجودة (٨٤.٨٢%) نوع خامة اللحم (قطن)، التركيب النسجي (مبرد مضفور) تركيز مادة المعالجة (٣٠٠ مللي/ لتر)



شكل (١٠) معامل الجودة الكلية لأقل العينات (رقم: ١) بمساحة مثالية (٥٦٩.٦٤) ومعامل الجودة (٧١.٢٠%) نوع خامة اللحم (مخلوط (قطن/ فسكوز))، التركيب النسجي (مبرد منقوش) تركيز مادة المعالجة (١٠٠ مللي/ لتر)

من الجدول (٤٢) و الأشكال الرادارية (٩-١٠) يتضح ما يلي :

- التركيب النسجي (مبرد مضفور) و منفذ بخامه خيط اللحمه قطن ١٠٠% و تركيز ماده المعالجه ٣٠٠ مللي/لتر هو الافضل بالنسبه لجميع الخواص المقاسه و ذلك بمعامل جوده ٨٤.٨٢ % .

- بينما كان القماش المنتج بتركيب النسجي مبرد منقوش و منفذ بخامه خيط اللحمه (مخلوط قطن/ فسكوز) و بتركيز ماده المعالجه ١٠٠ مللى/لتر هو الاقل بالنسبه لجميع الخواص المقاسه و ذلك بمعامل جوده ٧١.٢ %

تم إجراء المعالجات الإحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي Spss الإصدار الحادي والعشرون.

توصيات البحث:

١- عمل دراسة تطبيقية مقارنة بين الأقمشة الطبية والمعالجة ضد البكتريا لتحديد أنسبها من حيث الخواص الوظيفية المطلوبة.

٢- التوسع في عمل الدراسات المهمة بتطبيق التكنولوجيا النسجية، النظيفة والأمنة بيئياً.

٣- التوسع في عمل الدراسات الخاصة بالتجهيز والمعالجات للأقمشة الطبية لإكسابها خواص جديدة بغرض غزو السوق المحلي وتحقيق المنافسة في السوق العالمي.

٤- زيادة التعاون بين الجهات البحثية المختصة والجهات الانتاجية لتطوير البحوث العلمية وتبادل المعلومات في استخدام المواد النانوميتيرية أثناء تجهيز المنسوجات بما لا يؤثر سلباً على خواصها الوظيفية وذلك باستخدامها بكميات محدودة.

المراجع العربية:

(١) أحمد رمزي أحمد عطا الله ٢٠١١ : معايير جودة تصنيع الملابس الطبية في ضوء المتغيرات

التكنولوجية، رسالة دكتوراه - غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.

(٢) أمل بسيوني عابدين ٢٠١٢ : إمكانية استخدام الصبغات الطبيعية لتحسين كفاءة الأداء

للأقمشة الطبية ، مجلة الاقتصاد المنزلي ، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية مجلد ٢٢

، عدد ٣

(٣) أميرة محمد وفاء الدين ٢٠٠٩ : إمكانية تحسين خواص بعض الأقمشة الطبية المقاومة للبكتيريا

للإيفاء بالغرض الوظيفي النهائي رسالة ماجستير - غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي

جامعة المنوفية.

(٤) الهام عبد العزيز محمد ٢٠١٠ : تأثير بعض المعالجات الكيميائية والتراكيب البنائية على

الخواص الوظيفية للأقمشة المستخدمة لعلاج مرضي قرح الفراش، رسالة دكتوراه - غير

منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.

(٥) الهام عبد العزيز حسنين ٢٠١٥ : تأثير معالجة الأقمشة غير المنسوجة المستخدمة في

الأغراض الطبية بالقسط الهندي ضد التلوث بالبكتيريا والفطريات ، مجلة التصميم الدولية ،

مجلد ٥ ، عدد ١.

- ٦) تيريز بطشون: الدراسة الواقعية لجودة الانتاج الصناعي في الشركات - دراسة تطبيقية تحليلية - ماجستير - الجامعة الأردنية ١٩٨٨.
- ٧) إيمان جمال الدين مسعود ٢٠١٤ : تأثير أساليب التعقيم على الأداء الوظيفي لملابس حجرة العمليات رسالة دكتوراه - غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية.
- ٨) ايمان محمد أبو طالب ٢٠٠٣ : تحسين خواص الضمادات الجراحية لتفي بغرض الأداء الوظيفي للاستخدام النهائي ، رسالة ماجستير - غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان .
- ٩) إيمان محمود رضا حامد صقر ٢٠٠٩ : إمكانية إنتاج بعض الملابس الواقئية (مقاومة للرصاص) تفي بالغرض الوظيفي رسالة ماجستير غير منشورة كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية.
- ١٠) تامر مصطفى سمير (٢٠٠٢) : دراسة مقارنة أداء الأقمشة المنسوجة وغير المنسوجة في استخدام كأقمشة طبية رسالة ماجستير - غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان
- ١١) دعاء اسماعيل اسماعيل عطية ٢٠١٦ استخدام نانو الفضة المضادة للميكروب للحصول على بيئة صحية داخلية ، مجلة التصميم الدولية ، مجلد ٦ ، عدد ٤ ، أكتوبر .
- ١٢) دعاء حسن على حسن ٢٠١٣ إمكانية الاستعادة من ألياف البوليمر المنتجة بتقنية الميكروفير في إنتاج بعض الملابس الرياضية ، رسالة ماجستير - غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان .
- ١٣) رحاب جمعة ابراهيم (٢٠٠٦) تأثير تجهيز الأقمشة الصوفية والمخلوطة لمقاومة الكائنات الحية الدقيقة للإيفاء بالغرض الوظيفي للمنتج النهائي، رسالة ماجستير، غير منشوره ، كلية التربية النوعية ، جامعة الزقازيق.
- ١٤) وسام أسامة عبدالرؤوف: تكنولوجيا النانو في تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة القطنية الوبرية وأقمشة الملابس الصوفية والمخلوطة - المؤتمر الدولي الخامس - العربي التاسع عشر للاقتصاد المنزلي ١٦-١٧ أكتوبر ٢٠١٧م
- ١٥) شيماء اسماعيل محمد اسماعيل عامر ٢٠٠٧: دراسة اختلاف التراكيب البنائية للأقمشة على الخواص الوظيفية لبعض أقمشة الأربطة الطبية، رسالة ماجستير ، غير منشوره ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان.
- ١٦) عادل جمال الدين الهنداوي ٢٠١٣: تأثير اختلاف وزن الأقمشة غير المنسوجة على بعض خواص أقمشة الطبية ، مجلة الاقتصاد المنزلي، كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية مجلد ٢٣، العدد الأول.

- (١٧) غادة عبدالفتاح عبدالرحمن السيد ٢٠١٤: تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية للأقمشة السليلوزية المخلوطة على مقاومتها لبعض أنواع الفطريات، مجلة البحوث الزراعية ، كلية الزراعة، جامعة الاسكندرية، مجلد ٥٩ ، عدد ٢.
- (١٨) فوزية عبدالسلام محمود رضوان ٢٠١٢: إمكانية الوصول الى بعض المعايير الوظيفية للمنتجات المنسوجة وغير المنسوجة لتطوير زي الطبيب داخل غرفة العمليات، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية.
- (١٩) هبة خميس عبدالنواب ٢٠٠٧: معايير جودة وتصميم ونتاج بعض المنتجات النسجية المستخدمة في الغرف الجراحية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.
- (٢٠) أمل بسيوني عطية، نشوة عبد الرؤوف، اسمهان اسماعيل النجار - "دراسة تأثير عمليات التعقيم بالبخار على بعض خصائص المنسوجات الطبية - المؤتمر الدولي الثاني للفنون التطبيقية - دمياط ٢٠١٠ .
- (٢١) اميرة محمد وفاء الدين - - تأثير اختلاف بعض تقنيات الحياكة على الاداء الوظيفي للاقمشة الطبية المقاومة للبكتريا - رسالة دكتوراة غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - ٢٠١٥ .
- (٢٢) ايمان جمال الدين مسعود محمد - تأثير أساليب التعقيم على الاداء الوظيفي لملابس حجرة العمليات - رسالة دكتوراة غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - ٢٠١٤.
- (٢٣) مها طلعت السيد خلف - تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المستخدمة في المجال الطبي بتجهيزها المقاومة للبكتريا والاتساخ - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - ٢٠٠٩ .
- (٢٤) هاجر ابراهيم عبد الغني - " الاستفادة من دراسة مدي مقاومة الخامة النسجية الطبية لتأثيرات اشعة X واشعة جاما - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - ٢٠١٤ .
- (٢٥) هدى حبيب ٢٠١٦: استخدام تقنية النانو لإكساب أقمشة الجوارب المقاومة للبكتيريا ، مجلة الفنون والعلوم التطبيقية، جامعة دمياط، المجلد الثالث، العدد الاول، يناير.
- (٢٦) وفاء محمد جميل محمد ابراهيم ٢٠١٤: دراسة إمكانية تحسين الأداء الوظيفي لأقمشة النقاب بمعالجتها لمقاومة الكائنات الدقيقة، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية.

(٢٧) مروه حسن يس عاشور : " تصنيف الأقمشة الطبية على أساس قدرتها على التحلل البيولوجي -رساله ماجستير -غير منشوره - كليه الفنون التطبيقية جامعه حلوان ٢٠١١ .

المراجع الأجنبية - ومواقع الأنترنت

- 28) Bharat book bureau (2007): "introduction to medical textiles", prolog. Org. Global. Press release distribution. Vol.1 Feb.
- 29) D. Hofer. M. Swerev (2003): "the future of medical Textiles, High-tech for the well-being of the patient", journal of textile and apparel technology and management, vol.3, issue2
- 30) J.T.V.I.HAUNG (2007): "Evaluation Of The Efficiency of medical Masks and the new medical masks" , the journal of international Medical Resarch, 3, V.2ISSUE, 35, 213-230.
- 31) Arijit kumar C, Ruchira C, Tarakdas B(2014) mechanism of antibacterial activity of copper nanoparticles. Nanotechnology 25 (13): 135101 CrossRefGoogle Scholar.
- 32) Le quarry B, Stellacci F (2015) Antibacterial activity of silver nanoparticles: a surface science insight. Nano Today 10(3) 339-354, <http://dx.doi.org/10.1016/j.nantod.2015.04.00217>.
- 33) Mpenyana-monyatsi L, mthombeni NH, Onyango MS, Momba MNB(2012) Cost -effective filter materials coated with silver nanoparticles for the removal of pathogenic bacteria in groundwater, int nanoparticles for the removal of pathogenic bacteria in groundwater. int J Enviorn Res public Health 9(1):244-271.doi:10.3390/ijerph9010277 cross refGoogle Scholar.
- 34) Praveena SM, Aris AZ (2015) Application of low-cost materials coated with silver nanoparticles as water filter in Escherichia coli removal. Water Qual Expo Health 7(4):617-625 Cross RefGoogle Scholar.
- 35) Velazquez-velazquez jl, Santos-Flores A, Araujo-Melendez J, Sanchez -Sanchez R, Velasquillo C, Gonzalez C, Martinez Castanon G,Martinez - Gutierrez F (2015) Anti -biofilm and cytotoxicity activity of impregnated fressing with silver nanoparticles. Mater sci Eng C 49:604-611 Cross RefGoogle Scholar.
- 36) Zang L, Qiu J, Yang C, Sakai E (2016): preparation and application of conducting polymer/Ag/clay composite nanoparticles formed by in situ UV-induced dispersion polymerization. Sci Rep 6:20470 doi:10.1038/srep20470 CrossRefGoogleScholar.
- 37) Zelika Djurdjevic, "comparative in vivo evaluation of novel formulations based on alginate and silver nanoparticles for wound treatments "journal of Biomaterials Applications, February 20, 2018 Research Article.

- 38) Technical textiles and industrial Nonwoven: world market forecast to 2010; article taken from DRA Service <http://www.davidrigbyassociates.com>.
- 39) Medical textiles market analysis by Raw material (Non-woven, knitted, woven), By Application (implantable Goods, Non-implantable Goods, Healthcare & Hygiene products) And segment Forecasts To 2022, published Report, code: 978-1-68038-830-5, May2016, <http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/medical-textiles-market>.