

# خواص الأداء والحماية من الأشعة فوق البنفسجية لأقمشة المزدوج المنتجة من خامات نسجية صديقة للبيئة

## Performance and UPF Properties for Double Weave Fabrics Produced from Eco-Textile Materials

هبا عبد العزيز شلبي

أستاذ التصميم بكلية الفنون التطبيقية ورئيس قسم الغزل والنسيج والتريكو جامعة بنها

جمال عبد الحميد رضوان

أستاذ التصميم بكلية الفنون التطبيقية بقسم الغزل والنسيج والتريكو جامعة حلوان

مروة عاطف علي

رئيس قسم قسم هندسة الغزل والنسيج، معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج، المركز القومي للبحوث - الدقي - الجيزة - مصر، ص.ب. 12622.

شيماء محمد محمود ابو العلاء

مدرس مساعد بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

### كلمات دالة

الأشعة فوق البنفسجية،  
ألياف التنسيل، ألياف  
المودال، تركيب المزدوج.  
Ultraviolet rays,  
tensile fibers, modal  
fibers, double  
structure

### ملخص البحث

الشمس مصدر لجميع الأنشطة اللازمة لاستمرار حياة الإنسان وجميع الكائنات الأخرى، وتعد مصدر الطاقة الرئيسي على الأرض، فيدون الشمس تصبح الحياة مستحيلة. تعتبر الشمس سلاح ذو حدين، فبالرغم من أهمية دور الشمس في حياة الإنسان وصحته إلا أن لديها تأثير سلبي بداية من أحداث الضرر بجلد الإنسان وصولاً إلى التسبب في حدوث السمية في بعض الحالات. وعليه فقد تعددت الطرق المستخدمة للوقاية من الشمس نتيجة زيادة الوعي بأهمية الحماية من اشعة الشمس؛ سواء بواسطة الحماية الموضعية باستخدام منتجات الوقاية من الشمس كالكريمات ذات درجات الحماية المختلفة، أو باستخدام المكملات الغذائية والاطعمة والادوية، أو باستخدام الأقمشة للوقاية من الشمس. وتعتبر الطريقة الأخيرة من اقدم وأكثر الطرق فاعلية وخاصة لحماية جلد الجسم بشكل مباشر، لذا اهتمت العديد الدراسات بتحديد مستويات الحماية من الشمس فيما يتعلق بخصائص الأقمشة المستخدمة لهذا الغرض.

وقد تزايد الطلب في الآونة الأخيرة على استخدام الألياف الطبيعية تجمع بين خواص الراحة الفسيولوجية والأداء الوظيفي أثناء الاستخدام، ومن أكثر هذه الألياف شهرة لتحقيق هذه الخصائص بل وتتفوق أحيانا على الألياف الطبيعية المعتادة هي الألياف التنسيل والمودال. ونظرا لما تمتاز به هذه النوعية من الألياف الحديثة من خواص فيزيائية وميكانيكية تجعلها تتفوق على مثيلتها من الألياف الطبيعية التقليدية. لذا اتجه البحث إلى الاستفادة من تلك الخامات وتوظيفها في إنتاج أقمشة تقاوم الأشعة فوق البنفسجية، حيث تم إنتاج ثمان عينات بإسلوب المنسوج باستخدام خامتين نسجيتين لخياط الحمايات هما التنسيل والميكرومودال واستخدمت خامة البوليستر كخيوط سداء، كذلك اعتمدت أقمشة المزدوج المنتجة على أربعة تراكيب نسجية هي مبرد/3، أطلس/4، مبرد/2، وسن ممتد/2. وتم إجراء الاختبارات المعملية على العينات المنفذة ومقارنة النتائج لتحديد أفضل العينات المنفذة من حيث الوفاء بالخواص الادائية ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية.

Paper received August 19, 2024, Accepted October 18, 2024, Published on line January 1, 2025

### مشكلة البحث: Statement of the Problem

نظرا للتغيرات المناخية التي طرأت على الكرة الأرضية وما ترتب عليها من أثار ضارة ناتجة من الأشعة فوق البنفسجية فإن مشكلة البحث تكمن في التساؤلات الآتية:-

- 1- كيفية إنتاج أقمشة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية باستخدام خامات صديقة للبيئة.
- 2- ندرة الأبحاث العلمية التي تناقش طرق الاستفادة من الألياف السليلوزية التحويلية/ المسترجعة المختلفة كالتنسيل و الميكرومودال واستخدامها في إنتاج أقمشة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية.

### أهداف البحث: Research Objectives

- 1- دراسة مقارنة بين الخامات النسجية المستخدمة للحصول على أقمشة ذات مقاومة أفضل للأشعة فوق البنفسجية.
- 2- إنتاج أقمشة ذات حماية طبيعية للأشعة فوق البنفسجية.

### المقدمة Introduction

يُعتبر نوع وطبيعة الخامات المُستخدمة في إنتاج الأقمشة وخواصها أحد العناصر التطبيقية الهامة في التحكم في نوع وجودة المنتج لما لها من تأثير فعال على خواصه وكفاءته الوظيفية. وتحدد طبيعة الخامات المستخدمة ومؤثراتها الجمالية العديد من الصفات اللازمة للاستخدام النهائي في الأقمشة المنتجة منها على سبيل المثال كالإندال احد الخواص الرئيسية لأقمشة الستائر ومقاومة الإحتكاك والمتانة العالية لأقمشة التنجيد إلى غير ذلك من الخواص (1).

وقد أصبحت القضايا البيئية في الوقت الحاضر من المؤثرات الرئيسية أثناء إختيار السلع الإستهلاكية (2)، ولذلك حظيت الإعتبرات البيئية باهتماماً كبيراً عند تطوير المنتجات النسجية عن ذي قبل، حيث إتجهت الأنظار نحو تطوير ألياف نسجية صديقة للبيئة ومتجددة وقابلة للتحلل البيولوجي (3). ونظرا لازدياد الطلب على ألياف القطن التي أصبحت غير قادرة على استيفاء المتطلبات العالمية، أصبح من الضروري زيادة إنتاجية الألياف السليلوزية التحويلية/ المسترجعة مثل التنسيل، المودال (4).


(Electromagnetic radiation) وهناك ثلاث فئات لأشعة الشمس وهما فئة اشعة الطاقة المنخفضة والتي يندرج تحتها الأشعة تحت حمراء (Infrared radiation) بطيف يمتد من 290 نانومتر إلى 3000 نانومتر، وفئة اشعة الضوء المرئي (Visible)، والفئة الثالثة اشعة الطاقة العالية والتي يندرج تحتها أشعة فوق بنفسجية (Ultraviolet/UV) وتمثل الأشعة فوق البنفسجية 7 % من إجمالي انبعاثات الطاقة الشمسية مع طيف يمتد من 290 نانومتر إلى 400 نانومتر، الا انها تؤثر بشكل كبير وخطير الصحة العامة وعلى جلد الإنسان بصفة خاصة، ومن أشهر الاعراض الصحية التي يمكن ان تسببها تبقع الجلد (Sun tanning) ، التهاب الجلد (Sun infections) وحروق الجلد (Sunburn). كما يمكن أن يؤدي التعرض المفرط إلى تلف النسيج الضام مما يؤدي الى الشيخوخة المبكرة (Premature aging) (8)

وتنقسم الأشعة فوق البنفسجية بالرجوع الى طولها الموجي الى ثلاثة فئات كالتالي (شكل 2):

- الأشعة فوق البنفسجية (فئة أ): ويتراوح الطول الموجي لهذه الفئة من الأشعة ما بين 320-400 نانومتر، وهي الأقل قوة وضرر على الجلد ولكن يمكنها اختراق الجلد بعمق وإحداث الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد عند التعرض المفرط لها (1)، بالإضافة ان التعرض للفئة أ من الأشعة فوق بنفسجية بعدد 1000 مرة يحدث ضربة الشمس وهذا يعادل تأثير الأشعة فوق بنفسجية من الفئة ب (8).

- الأشعة فوق البنفسجية (فئة ب): ويتراوح الطول الموجي لهذه الفئة من الأشعة ما بين 280-320 نانومتر وهي أكثر الأنواع قوة وضررا. وتعتبر هذه الفئة من الأشعة من أكثر الأنواع المسببة لضربة الشمس، الشيخوخة المبكرة، ظهور التجاعيد، وسرطان الجلد. وتتعرض المناطق الواقعة عند خط الاستواء الى هذه الفئة من الأشعة وخاصة بفصل الصيف.

- الأشعة فوق البنفسجية (فئة ج): ويتراوح الطول الموجي لهذه الفئة من الأشعة ما بين 200-280 نانومتر وهي أكثر الأنواع قوة ولكنها الأقصر من حيث الطول الموجي وهي من الفئات المسببة للسرطان إذا وصلت للجلد مباشرة، وتمتص طبقة الأوزون معظم هذه الفئة من الأشعة (1، 9، 10).



شكل 1: أشعة الشمس وتأثيرها على جلد الانسان

بالمبيضات البصرية. وتعرف الأقمشة الواقية من الشمس بأنها الأقمشة التي تحقق الحد الأدنى من عامل الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية (UPF) Ultraviolet Protection Factor بمعدل 15 على الأقل، يستخدم عامل الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية في قياس كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تمر عبر الأقمشة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية (11). ويعتبر

## أهمية البحث: Research Significance:

- 1- المساهمة في تقديم دراسة علمية لتحديد أفضل المواصفات التنفيذية الخاصة بأقمشة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.
- 2- الإستفادة من الخواص البيئية الخاصة بالخامات النسجية المسترجعة/ التحويلية ذات الأصل السليلوزي في إنتاج أقمشة وظيفية.

## فروض البحث: Research Hypothesis:

- 1- استخدام خامات التنسيل والميكرومودال ذو دلالة احصائية في تحقيق هدف البحث.
- 2- تؤثر التركيب النسجية علي خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية.
- 3- تؤثر خامة التنسيل علي خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية.
- 4- تؤثر خامة الميكرومودال علي خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية.

## منهج البحث: Research Methodology:

يتبع هذا البحث المنهج التحليلي التجريبي.

## الإطار النظري: Theoretical Framework:

### 1- المحور الأول: الدراسات السابقة:

#### أولاً: الأشعة فوق البنفسجية

الأشعة فوق البنفسجية تعرف بأنها الطاقة المنبعثة من الشمس، تسمى هذه الكمية من الطاقة بإسم الطيف الكهرومغناطيسي (5)، والذي يمكن وصفه من خلال نظريتين رئيسيتين هما؛ الموجه والمقدار (Quantum theory) أو نظرية الجسيمات (Corpuscular theory). ومن الجدير بالذكر انه توجد علاقة بين الطول الموجي للإشعاعات وترددتها وسرعتها، ولكن لا يمكن تحديد مقدار امتصاص وانبعاث الضوء بشكل كامل من خلال نظرية الموجه. ووفقا لنظرية الموجهي يتمتع الضوء ذو التردد العالي بطاقة كبيرة وطول موجي قصير (6، 7).

تعتبر الشمس شكل من أشكال الاشعاع الكهرومغناطيسي

### ثانياً: الأقمشة الواقية من الشمس:


أقمشة لديها القدرة على حماية الجلد من أشعة الشمس حيث تعكس وتمتص وتشتت الأطوال الموجية المختلفة لأشعة الشمس. وتختلف الأقمشة من حيث قدرتها على إضعاف الضوء اعتمادا على نوع الألياف ونسبة الرطوبة بالإضافة إلى نوع وتركيز الصباغة اذا كانت مصبوغة او مبيضة

حيث لا يمكن تحديد ذلك من خلال الملاحظة البصرية أو حسابها من خلال الخامات والمعالجات والتركيب البنائي للقماش (8)، يوضح جدول 1 تقييمات عامل الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية.

جدول 1: تقييم عامل الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية وتحديد فئة الحماية

تقييم عامل الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية	نسبة الأشعة فوق البنفسجية الممتصة (%)	فئة الحماية
10	90.0	متوسط
15	93.0	جيد
20	95.0	جيد
30	96.7	جيد جدا
40	97.5	ممتاز
50	98.0	ممتاز

الناعم، والذي يرجع إلي طبيعة غزل تلك الألياف (14) والشكل (2) يوضح المقطع العرضي لألياف التنسيل، يتم إنتاج ألياف التنسيل بطريقة كيميائية مشابهة لطريقة إنتاج ألياف الفسكوز، ولكنها أقل تعقيدا، حيث يتم إذابة سليولوز لب الخشب مباشرة في مذيب عضوي (15) وتعتبر عملية إنتاج ألياف التنسيل من العمليات الصديقة للبيئة لأنها لا تحدث تلوثاً أثناء عملية إنتاجها (16) حيث يتم استخدام مذيب أكسيد الأمين (NMMO) ويُعتبر هذا المذيب غير سام كما يمكن إعادة تدويره بالكامل لاستخدامه مرة أخرى (17) والشكل (3) يوضح رسم تخطيطي لعملية إستخلاص ألياف التنسيل.



شكل 3: رسم تخطيطي لعملية إستخلاص ألياف التنسيل (18) - مقاومة للبكتيريا والفطريات.

رابعاً: ألياف المودال (Modal Fibers):


ألياف مستخرجة من مصادر طبيعية بدأ ظهورها من أوائل القرن التاسع عشر، وهي ألياف تحويلية نصف مصنعة ذات أصل سليولوزي (20) يتم إنتاجها من السليولوز والمستخلص من أشجار الزان (21)، وقد تم تطوير هذه الألياف في البداية من قبل الشركة النمساوية (Lenzing) حيث أطلقت هذا الاسم التجاري على هذه الألياف والتي يُرمز لها بالرمز (CMD) (17).

يوصف المقطع العرضي لألياف المودال بالشكل الكروي غير المنتظم، أو ما يقرب من الشكل الدائري، ويوضح الشكل 4 المقطع العرضي لألياف المودال. يُستخدم الغزل الرطب لإنتاج ألياف المودال. نظراً لإستخدام العديد من المواد الكيميائية في غزل هذه الألياف. باستثناء بضع خطوات، فإن عملية الإنتاج تشبه تلك الخاصة بألياف الفسكوز (19)، ويوضح الشكل (5) عملية إنتاج ألياف المودال.

عامل الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية إجراء كمي لتقييم فعالية الأقمشة لحماية جلد الإنسان من الأشعة فوق البنفسجية (13). وعليه فإن جميع أنواع الأقمشة المنتجة لهذا الغرض يجب اختبارها لتحديد قدرتها على الحماية من أشعة الشمس،

ثالثاً: ألياف التنسيل (Tencel Fibers):

تعتبر هذه النوعية من الألياف أحد أنواع الألياف الصناعية التحويلية/ المسترجعة المنتجة من السليولوز المتجدد المستخلص من لب الخشب لشجرة الاوكاليتوس وتعرف ايضا باسم الليوسيل، وتمتاز بأن لها نفس خواص الملمس وإنسدال لألياف الرايون، لكنها ذات متانة أعلى، ودرجة إنكماش منخفضة، كما تمتاز ألياف الليوسيل بأنها ذات درجة إمتصاص جيدة للرطوبة، ومقاومة للتجعد، ويُعتبر مصطلح (التنسيل) هو الإسم التجاري لألياف الليوسيل (12، 13). تعرف ألياف التنسيل بمقطعها الدائري ذات السطح الأملس



شكل 2: المقطع العرضي لألياف التنسيل (2) وتمتاز الياف التنسيل بالعديد من الخواص الادائية التي اهلتها للمنافسة بقوة مع الخامات الطبيعية كالاتي (19)


- درجة التبلر العالية حيث تكون الألياف موازية لمحور الشعيرة ويوجد بينها فراغات صغيرة طويلة تتيح لها قدرة عالية على الامتصاص، وعند ترطيب الألياف يحدث إنتفاخ يُغير شكل الفراغ وإتجاهه، وتترابط الوحدات المتبلرة عن طريق الروابط الهيدروجينية.
- المتانة العالية في الحالتين الرطبة والجافة، وثبات الأبعاد خاصة عند البلل ويرجع ذلك إلي تركيبها البلوري المحكم.
- قابلية صباغتها أفضل مقارنةً بالقطن أو الفسكوز .
- لديها ثبات عالي للقلويات بالمقارنة مع الفسكوز .
- تتميز ألياف التنسيل بالنعومة مما يوفر الإحساس بالراحة عند ملامستها لجسم الإنسان، خاصة في ظروف الرطوبة العالية حيث تتمتع بنفاذية بخار ماء أعلى من بالقطن.

- ويرجع ذلك إلى زيادة نسبة المناطق المتبلرة علي إمتداد المحور الطولي للألياف.
- القدرة العالية لامتصاص السوائل، وبالتالي قدرتها العالية على الصباغة والتجهيز.
- القابلية العالية للتنفس ونفاذية الهواء أفضل من القطن، مما يحقق خواص الراحة عند الإستخدام.
- مقاومة بكتيريا أعلى من ألياف القطن، عند تعرض كلاهما للتخزين في نفس الظروف.
- ثبات الأبعاد ومقاومة الانكماش والتجعد حتى بعد تكرار الغسيل.
- مقاومة التوبرير والتآكل بفعل الإحتكاك مع سطحها الخارجي.

## 2- المحور الثاني: تجارب البحث:

### أولاً: تصميم تجارب البحث وتنفيذ العينات:

تم إنتاج ثمانية عينات منسوجة بتركيب المزدوج باستخدام اربعة تراكيب نسجية هي: ميرد/1/3، أطلس/4، ميرد/2/2، سن ممتد/2/2، وباستخدام خامتين مختلفتين للحمات التنسيل والميكرومودال، وسداء ثابت بوليستر لكل تركيب كما هو موضح في الجدول 2، كما يوضح جدولي 3 و4 مواصفات ماكينة تنفيذ العينات ومواصفات جهاز الجاكارد على التوالي.



شكل 4: المقطع العرضي لألياف المودال (28)



شكل 5: عملية إنتاج ألياف المودال (21)

تمتاز الياف المودال بأنها تجمع بين مميزات الألياف الطبيعية السلولوزية وخواص النعومة للألياف الحديثة الدقيقة (22) كالآتي:

- نعومة السطح عند الملامسة للجسم حيث يُطلق عليها " أنعم الألياف في العالم " .
- المتانة وقوة الشد العالية في الحالتين الرطبة والجافة،

### جدول (2) تصميم عينات التجارب الخاصة بالبحث

كود	التركيب النسجي	اللحمات	نمرة خيط الحمه	عدد خيوط الحمه	السداء	نمرة خيط السداء	عدد خيوط السداء
1	ميرد 3/1	تسلي	1/30 قطن	45 لحمه/ سم	بوليستر (جنت)	1/150 نسلي	72 خيوط/سم
2	اطلس 4						
3	ميرد 2/2						
4	سن ممتد 2/2						
5	ميرد 3/1	ميكرومودال	1/30 قطن	45 لحمه/ سم	بوليستر (جنت)	1/150 نسلي	72 خيوط/سم
6	اطلس 4						
7	ميرد 2/2						
8	سن ممتد 2/2						

### جدول (3) مواصفات ماكينة تنفيذ العينات

الوصف	البند
سميت Smit	نوع الماكينة
Gs900	موديل الماكينة
إيطاليا	بلد الصنع
2008	سنة الصنع
190 سم	عرض الماكينة (عرض المشط)
300 حذفة/سم	سرعة الماكينة
باستخدام الشرائط المرنة	وسيلة مرور خيط اللحمه
8 أصابع	جهاز السيلكتور (اختيار اللحمه)

### جدول (4) مواصفات جهاز الجاكارد

الوصف	البند
جاكارد استوبلي إلكتروني	نوع جهاز الجاكارد
3072 شنكل	قوة جهاز الجاكارد
2560 شنكل	عدد شناكل التصميم
4 تكرارات	عدد التكرارات
35.5 سم	عرض التكرار بالشبكة
142 سم	عرض القماش بدون براسل
طردية	طريقة بناء الشبكة
72 فتلة/سم	عدد فتل السم
(9x8)	المشط المستخدم
(9 باب/سم وبتطريخ 8 فتلة/باب)	الوان السداء
لون واحد أبيض	

- اختبار السمك طبقا للمواصفة القياسية ( ASTM D 1777).
- اختبار نفاذية الماء طبقا للمواصفة القياسية ( ASTM D 4941).
- اختبار نفاذية الهواء طبقا للمواصفة القياسية ( ASTM D 737).
- اختبار الانسدالية طبقا للمواصفة القياسية ( BS 5058:1973).
- تقييم معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية UPF طبقا للمواصفة القياسية (AATCC 183).

ثانيا: الإختبارات المعملية لعينات البحث :  
اجريت الإختبارات المعملية على العينات المنتجة لتقييم الخواص الوظيفية في معمل قسم هندسة الغزل والنسيج والمعمل المركزي، معمل بحوث وتكنولوجيا النسيج بالمركز القومي للبحوث، وقد اجريت الإختبارات على العينات بعد تعرضها للجو القياسي (الحرارة  $20 \pm 2$  درجة مئوية والرطوبة  $65 \pm 5$ ) لمدة 24 ساعة طبقا للمواصفة القياسي ISO 139. وقد تقيم العينات بواسطة الخواص التالية:  
- اختبار وزن المتر المربع طبقا للمواصفة القياسية (ASTM D 3776)، وقد تم الاختبار على ميزان حساس بدقة اربعة ارقام عشرية موديل-----


### 3- المحور الثالث: نتائج الإختبارات على عينات البحث المنفذة:

اولا : دراسة تأثير اختلاف خامات اللحمه والتراكيب البنائية المستخدمة على خاصيتي السمك ووزن المتر المربع للعينات المنفذة:


جدول (5) الدلالات الإحصائية لنتائج اختباري الوزن والسمك للعينات النسجية ذات التراكيب البنائية المختلفة من خامتي التنسيل والميكرومودال

الاختبار	التركيب النسجي	خامة اللحمه	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الالتواء	قيمة (T- test)
الوزن (م/م <sup>2</sup> )	مبرد (3/1)	تنسيل	241,66	1.62	0.111	*9.09
		ميكرومودال	223,41	2.33	0.12-	
	أطلس (4)	تنسيل	229,39	0,85	0.74-	*6.45
		ميكرومودال	222,87	1,15	0.443	
	مبرد (2/2)	تنسيل	221,77	0,62	1.306	*31.9
		ميكرومودال	238,65	0,42	0.357	
	سن ممتد (2/2)	تنسيل	216.34	0.68	0.26-	*36.9
		ميكرومودال	235,23	0,25	0.84-	
السمك (مم)	مبرد (3/1)	تنسيل	0,67	0.26	0	0.16
		ميكرومودال	0,70	0.45	0.07-	
	أطلس (4)	تنسيل	0,75	0.62	0.048	0.19
		ميكرومودال	0,66	0.25	0	
	مبرد (2/2)	تنسيل	0,77	0.51	0	0.14
		ميكرومودال	0,71	0.36	0.083	
	سن ممتد (2/2)	تنسيل	0,76	0.35	0	0
		ميكرومودال	0,76	0.53	0	

تم حساب مستوى ثقة عند 0,05 والتي تعادل 2.13 لقيمة (T- test) النتائج معنوية او ذو دلالة احصائية (\*) عندما يكون مستوى الثقة  $\geq 0.05$  او قيمة  $T \leq 2,13$



شكل 7: نتائج اختبار السمك للعينات ذات التراكيب النسجية المختلفة المنتجة من خامتي التنسيل والميكرومودال



شكل 6: نتائج اختبار وزن المتر المربع للعينات ذات التراكيب النسجية المختلفة المنتجة من خامتي التنسيل والميكرومودال

#### CITATION

Heba Shalaby, et al (2025), Performance and UPF Properties for Double Weave Fabrics Produced from Eco-Textile Materials, International Design Journal, Vol. 15 No. 1, (January 2025) pp 117-125

في إختبار وزن المتر المربع لصالح خامة الميكرومودال المستخدمة كحلمات بالتركيبة النسجية (مبرد 3/1 , أطلس4)، ولصالح التنسيل المستخدمة كحلمات بالتركيبة النسجية (مبرد 2/2، سن ممتد 2/2)، كما لا توجد فروق بين الخامتين في إختبار السمك مع اختلاف التراكيب النسجية الأربعة المستخدمة لإنتاج العينات.

ثانيا : دراسة تأثير اختلاف خامات اللحمه والتراكيب البنائية المستخدمة على خاصيتي نفاذية الماء والهواء للعينات النسجية المنفذة:


جدول (6) الدلالات الإحصائية لنتائج اختباري نفاذية الماء ونفاذية الهواء للعينات النسجية ذات التراكيب البنائية المختلفة من خامتي التنسيل والميكرومودال

الاختبار	التركيب النسجي	خامة اللحمه	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الالتواء	قيمة (T- test)
نفاذية الماء (سم/ل.2.ث)	مبرد (3/1)	تنسيل	1,28	0.74	0.12	0
		ميكرومودال	1,28	0.36	0.25	
	أطلس (4)	تنسيل	1,33	1.36	0.06	0.02
		ميكرومودال	1,35	0.36	0	
	مبرد (2/2)	تنسيل	1,40	1.15	0	0.04
		ميكرومودال	1,36	1.11	0.02	
سن ممتد (2/2)	تنسيل	0.99	0.96	0.03-	0.02	
	ميكرومودال	1,00	0.58	0		
نفاذية الهواء (سم/3.ث)	مبرد (3/1)	تنسيل	28,50	1.25	1.2	*5
		ميكرومودال	22,00	1.35	0	
	أطلس (4)	تنسيل	21,52	2.66	0.58	0
		ميكرومودال	21,52	1.56	1	
	مبرد (2/2)	تنسيل	36,82	1.54	1.59	0.99
		ميكرومودال	35,00	2.08	0	
سن ممتد (2/2)	تنسيل	28.09	1.68	0.16	*4.37	
	ميكرومودال	36.04	1.95	0.06		

تم حساب مستوى ثقة عند 0,05 والتي تعادل لقيمة (T- test)


النتائج معنوية او ذو دلالة احصائية (\*) عندما يكون مستوى الثقة  $0.05 \geq T$  او قيمة  $2.13 \leq T$ .

في إختبار نفاذية الماء للعينات المنفذة بالتراكيب النسجية الأربعة، كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إختبار نفاذية الهواء بين خامتي اللحمه المستخدمتين في إنتاج العينات بالتركيب النسجي مبرد 3/1 لصالح خامة التنسيل و لصالح خامة الميكرومودال للعينة المنفذة بتركيب السن الممتد 2/2، ولا توجد فروق بين الخامتين في اختبار نفاذية الهواء في التركيبي اطلس 4 ومبرد 2/2.



شكل 9: نتائج اختبار نفاذية الهواء للعينات ذات التراكيب النسجية المختلفة المنتجة من خامتي التنسيل والميكرومودال.

يتضح من جدول 6 والشكلين 8 و 9 أن معامل الالتواء في إختباري نفاذية الماء والهواء للعينات النسجية المنفذة بالتراكيب النسجية الأربعة مع اختلاف خامة اللحمه إنحصرت ما بين (3±) حيث اقتربت من الصفر بل وان بعض النتائج اعطت صفر بالفعل، مما يشير إلى أن عينات البحث تقع داخل المنحنى الاعتدالي. كما يتضح ايضا من جدول 6 أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين خامتي التنسيل والميكرومودال



شكل 8: نتائج اختبار نفاذية الماء للعينات ذات التراكيب النسجية المختلفة المنتجة من خامتي التنسيل والميكرومودال.


ثالثاً: دراسة تأثير اختلاف خامات اللحمة والتراكيب البنائية المستخدمة على خاصيتي الانسدالية والحماية من الاشعة فوق البنفسجية للعينات المنفذة:

جدول (7) الدلالات الإحصائية لنتائج اختباري الانسدالية والحماية من الاشعة فوق البنفسجية للعينات النسجية ذات التراكيب البنائية المختلفة من خامتي التنسيل والميكرومودال

الاختبار	التركيب النسجي	خامة اللحمة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الالتواء	قيمة (T- test)
معامل الانسدالية	مبرد (3/1)	تنسيل	0.75	0.31	0	0.11
		ميكرومودال	0.70	0.54	0	
	أطلس (4)	تنسيل	0.81	0	0	0.25
		ميكرومودال	0,73	0.45	0.2	
	مبرد (2/2)	تنسيل	0,86	0.96	0.03	0.22
		ميكرومودال	0,66	0.87	0.03	
سن ممتد (2/2)	تنسيل	0,81	1.45	0.02	0.02	
	ميكرومودال	0,83	0.54	0.16		
معامل الحماية من الاشعة فوق البنفسجية	مبرد (3/1)	تنسيل	17,1	1,35	0.22	*7.28
		ميكرومودال	8,6	0,95	0.31	
	أطلس (4)	تنسيل	12,7	1,87	0.32	*3.78
		ميكرومودال	7.3	0,77	1.16	
	مبرد (2/2)	تنسيل	15,8	0,54	1.11-	*5.96
		ميكرومودال	8	1,77	0	
	سن ممتد (2/2)	تنسيل	12,4	0,75	0.4-	*5.55
		ميكرومودال	8,4	0,69	0.43-	

تم حساب مستوى ثقة عند 0,05 والتي تعادل 2.13 لقيمة (T- test) النتائج معنوية او ذو دلالة احصائية (\*) عندما يكون مستوى الثقة  $0.05 \geq T$  او قيمة  $2.13 \leq T$ .


بين العينات المنفذة باستخدام خامتي التنسيل والميكرومودال في قيم معامل الانسدالية باختلاف التراكيب البنائية المستخدمة، بينما يظهر فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات المنفذة بخامتي التنسيل والميكرومودال كلحمت في قيم (UPF) لصالح العينة المنفذة بخامة التنسيل مع جميع التراكيب البنائية المستخدمة.



شكل 11: قيمة معامل الحماية من الاشعة فوق البنفسجية للعينات ذات التراكيب النسجية المختلفة المنتجة من خامتي التنسيل والميكرومودال.

(1,5 جم/سم<sup>3</sup>) عن خامة الميكرومودال (1,315 جم/سم<sup>3</sup>) (\*، \*\*) وذلك بالرغم من ان التركيب النسجي يحتوي على تشيفات طويلة، بينما العينات المنفذة من خامة الميكرومودال كلحمت حققت وزن متر مربع مرتفع مع التركيب النسجي مبرد/2 ويرجع

يتضح من جدول 7 والشكلين 10 و 11 أن معامل الالتواء لتقييم معامل الانسدالية، ومعامل الحماية من الاشعة فوق البنفسجية (UPF) Ultraviolet Protection Factor للعينات النسجية المنفذة بالتراكيب البنائية الأربعة إنحصرت ما بين (3±) حيث انها تقترب في اغلب قيمها من الصفر، مما يشير إلى أن عينات البحث تقع داخل المنحنى الاعتدالي. كما يتضح ايضا من الجدول 7 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية



شكل 10: قيمة معامل الانسدالية للعينات ذات التراكيب النسجية المختلفة المنتجة من خامتي التنسيل والميكرومودال.

## النتائج: Results

1- اختلاف خامة اللحمة له تأثير معنوي علي وزن المتر المربع حيث حققت خامة التنسيل أعلى وزن للمتر المربع عند استخدام التركيب النسجي مبرد 3/1 ويرجع ذلك بشكل عام الى ارتفاع الكثافة النوعية لخامة التنسيل

## CITATION

Heba Shalaby, et al (2025), Performance and UPF Properties for Double Weave Fabrics Produced from Eco-Textile Materials, International Design Journal, Vol. 15 No. 1, (January 2025) pp 117-125

والخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة المفروشات  
"رسالة دكتوراه ، كلية الفنون التطبيقية : جامعة  
حلوان، 1987. صفحة 23.

2. Medar, R; Mahale, G;. (2020). "Chemical Properties of Regenerated Fibres - Bamboo and Tencel", Indian Journal of Pure & Applied Biosciences, 8(1), p.56.
3. Dubrovski, Polona Dobnik. " Woven fabrics engineering ". Croatia : Sciyo Publisher, 2010. p. 25.
4. Hawas, Hafez S;. (2020). "Investigation of Comfort Properties of Bed Sheet Fabrics Using Different Weft Materials and Weave Structures,". International Design Journal, 10(4), p.231.
- 5- Arshia Hussain, Shahnaz Jahan "Textiles protection against ultraviolet radiation" The Indian Textile Journal, June 2010.
- 6- Marija Gorenssek and Franci Sluga "Modifying the UV Blocking Effect of Polyester Fabric", Textile Research Journal, Vol.74(6),2004, Pages 469-474.
- 7- Eckhardt, C., and Rohwer, H. "UV Protector for Cotton Fabrics", Textile Chem. Color.Am. Dyest.Rep. Vol. 32(4), 2000, Pages 21-23.
- 8-Julian M. Menter , Kathryn L. Hatch "Clothing as Solar Radiation Protection" Textiles and the Skin. Curr Probl Dermatol. Basel, Karger ,يراجع Vol.31, 2003, page 50-63.
- 9- W. Czajkowski, Joanna Paluszkiewicz, Roland Stolarski ,MariolaKaz'mierska,Edyta Grzesiak "Synthesis of reactive UV absorbers, derivatives of monochlorotriazine ,for improvement in protecting properties of cellulose fabrics" Dyes and Pigments Journal ,Vol.71 ,2006, Pages 224-230.
- 10- James R.Liffing "Phototrauma prevention" Wilderness and Environmental Medicine, Vol.12, 2001, Pages 195-200.
- 11- DermNet NZ "Sun protective clothing" 2006.  
<http://www.dermnetnz.org/treatments/sun-protective-clothing.html>
12. محمود, حسام الدين السيد محمد .: (2019). " تأثير خلط ألياف التنسيل (الليوسيل ) والفسكوز بالقطن علي الخواص الميكانيكية والطبيعية للخيوط المنتجة ". مجلة التربية النوعية والتكنولوجيا ( بحوث علمية وتطبيقية )، 11(3)، ص (75)

ذلك الى كثافة التعاشقات النسجية الخاصة بالتركيب النسجي في الوحدة المربعة.

- 2- اختلاف التراكيب البنائية المستخدمة لانتاج العينات كانت لة تأثير في اختلاف النتائج التي تم الحصول عليها لاختبار السمك وبالرغم من ذلك اقتربت جميع النتائج من بعضها مما ادي الى عدم تحقيق دلالة احصائية للنتائج.
- 3- العينات المنتجة من السن الممتد 2/2 بخامتي التنسيل والميكرومودال على التوالي اعطت اقل معدل نفاذية للهواء، تليها العينات المنفذة بتركيب مبرد 3 /1 بخامتي التنسيل ثم الميكرومودال، حيث حقق التنسيل معدل نفاذية اقل من الميكرومودال لان دنير الشعيرات المكون لخيط التنسيل اعلى من الدنير المستخدم في خيط الميكرومودال وبالتالي كان تأثير الخاصية الاسموزية في الميكرومودال اعلى من التنسيل مما انعكس على نتائج نفاذية الماء حيث ان الميكرومودال كانت نفاذية اعلى من التنسيل، بينما من حيث التركيب فالتركيب النسجي 2/2 يعطي فراغات بينية على سطح القماش المنفذ اكثر اتزاناً من مبرد 3/1.
- 4- حققت العينة المنفذة بلحمات التنسيل وباستخدام التركيب البنائي مبرد 2/2 أعلى نفاذية للهواء، بينما حققت العينة المنفذة بلحمات الميكرومودال باستخدام التركيب البنائي سن ممتد 2/2 أعلى نفاذية للهواء ويعزي ذلك لاتزان التراكيب البنائية مما سهل وجود مسارات هواء سلسلة على سطح العينات.
- 5- لا توجد دلالات احصائية للخامات والتراكيب النسجية المستخدمة على قيمة معامل الانسدالية الا انه يوجد فرق ملحوظ لصالح للعينات المنفذة بتركيب مبرد 2/2 بخامة التنسيل كلحمات وايضا لصالح العينات المنفذة بلحمات الميكرومودال باستخدام تركيب السن الممتد 2/2، وبالرغم من ذلك يظل معامل الانسدالية مرتفع رجوعاً الى التركيب البنائي المزوج.
- 6- أفضل العينات المنفذة من حيث معامل الحماية من الاشعة فوق البنفسجية (مقاومة الأشعة فوق البنفسجية) كانت باستخدام خامة التنسيل في اللحمات مع التراكيب البنائية المختلفة ويرجع ذلك الى طبيعة تكوين الألياف التنسيل. كما ان التركيب البنائي مبرد 3/1 حقق أفضل مقاومة للأشعة فوق البنفسجية مقارنة بباقي التراكيب البنائية المستخدمة.

### التوصيات: Recommendation

- 1- الاستفادة من نتائج البحوث في انتاج أقمشة باستغلال الخامات الصديقة للبيئة المتاحة والبديلة للخامات المعتادة بغرض الحفاظ على الإنسان من الأشعة فوق البنفسجية.
- 2- اجراء المزيد من البحوث لايجاد بدائل للخامات التقليدية من أصول طبيعية سواء سليبوزية او بروتينية جديدة لتوفير الراحة والاغراض الوظيفية المطلوبة وتوفي المتطلبات البيئية.

### المراجع: References

1. محمد محمد البدر اوي. " العلاقة بين إختلاف الخواص البنائية والهندسية للتصميم النسجي الزخرفي



- Carbohydrate Polymers Journal, Vol. 206, p.220.
17. Ray , Dipa . " Biocomposites for High-Performance Applications ". England : Woodhead Publishing, 2017. p. 27.
  18. Shen, L., & Patel, M. K. (2010). "Life Cycle Assessment Of Man-Made Cellulose Fibres ", Lenzinger Berichte, Vol. 88, p.8.
  19. Muthu, Subramanian Senthilkannan, "Sustainable Innovations in Textile Fibers". Singapore : Springer Nature Ltd, 2018. p. 39 .
  20. Eichinger, D., & Leitner, J. (2000). "cotton blends with tencel® and lenzing modal" . Lenzing AG, Austria, p.1-7.
  21. Moses, J. J. (2016). " A study on modal fabric using formic acid treatment for K/S , SEM and fourier transform infrared spectroscopy ". Oriental journal of chemistry, Vol. 32 (2), p.1099.
  - 13-. Abu-Rous, M., Ingolic, E., & Schuster, K. C. (2006). "Visualisation of the nano-structure of Tencel®(Lyocell) and other cellulotics as an approach to explaining functional and wellness properties in textiles", Lenzinger Berichte, Vol.85, pp.31-37.
  14. Badr, A. A., Hassanin, A., & Moursey, M. (2016). " Influence of Tencel / Cotton blends on knitted fabric performance ". Alexandria Engineering Journal, Vol. 55(3), p.2440.
  15. Mather , Robert R; Wardman , Roger H;. (2015). " The chemistry of textile fibers ". Cambridge , UK: Royal Society of Chemistry Publisher, P. 129.
  16. Sayyed, A. J., Mohite, L. V., Deshmukh, N. A., & Pinjari, D. V. (2019). Structural characterization of cellulose pulp in aqueous NMMO solution under the process conditions of lyocell slurry.