

## دراسة أداء الستائر الخارجية ذات التركيب الاطلسي باستخدام خامات مستدامة مختلفة

### Performance study of external blinds with atlas structure using different sustainable materials

هبا عبد العزيز شلبي

أستاذ التصميم بكلية الفنون التطبيقية ورئيس قسم الغزل والنسيج والتريكو، جامعة بنها

جمال عبد الحميد رضوان

أستاذ التصميم بكلية الفنون التطبيقية بقسم الغزل والنسيج والتريكو، جامعة حلوان

مروة عاطف علي

رئيس قسم هندسة الغزل والنسيج، معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج، المركز القومي للبحوث- الدقي - الجيزة - مصر، ص.ب 12622.

شيماء محمد محمود ابو العلا

مدرس مساعد بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية، جامعة بنها

#### كلمات دالة

أقمشة منسوجة Woven fabrics، الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، UV protection، البامبو، التنسيل، الميكرومودال Tencel، Micro-modal، البوليستر Polyester، اطلس 4 Satin

#### ملخص البحث

يستمد الإنسان جميع مصادر الطاقة اللازمة لاستمرار الحياة من الشمس، فبدون الشمس تصبح الحياة مستحيلة. وبالرغم من أهمية الشمس لحياة الإنسان إلا أنها تعد أيضاً في بعض الأحيان مصدراً للضرر لجلد الإنسان، لذا زاد الوعي بطرق الحماية من الشمس والتي تعتبر عملية مستمرة ومتطورة. لقد بدأت صناعة منتجات الوقاية من الشمس في عام 1930م، والتي تعد المنسوجات الوقائية أحد هذه الطرق حيث يلعب نوع الخامات المستخدمة في إنتاج الأقمشة وخواصها دوراً رئيسياً في التحكم في نوع وجودة المنتج طبقاً لخواص للأداء الوظيفي المطلوبه.

ويتجه انظار المجتمع الصناعي الآن إستخدام خامات صديقة للبيئة ومستدامة والتي تعني المواد الخام المستخدمة في عمليات الإنتاج بطريقة تحفظ البيئة والمجتمع وتقلل من التأثير السلبي، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الإنسان الحالية واحتياجات الأجيال القادمة لضمان استدامة المواد الخام. وعليه يهدف هذا البحث الى استخدام بعض المواد الخام الحديثة ذات خواص طبيعية وميكانيكية تجعلها تتفوق على مثيلاتها من الألياف النباتية المعتادة لتصنيع أقمشة الستائر الخارجية للمقاومة والحماية من الأشعة فوق البنفسجية ومقارنتها بمثيلاتها المنتجة من الألياف الصناعية.

وقد اعتمد البحث علي إنتاج خمس عينات منسوجة بأسلوب المزدوج بتركيب بنائي اطلس 4 وباستخدام خمس خامات نسجية مختلفة للحمات (القطن، البامبو، التنسيل، الميكرومودال، والبوليستر)، وتم تقييم الخواص الميكانيكية والادائية وخواص المقاومة للأشعة فوق البنفسجية للعينات المنتجة لتحديد كفاءتها من حيث الاداء الوظيفي لها.

Paper received October 22, 2024, Accepted December 26, 2024, Published on line March 1, 2025

#### مشكلة البحث Statement of the Problem

نظراً للتغيرات المناخية وما ترتب عليها من آثار ضارة ناتجة من الأشعة فوق البنفسجية فإن مشكلة البحث تكمن في التساؤلات الآتية:-

- انخفاض معدل إنتاج القطن في الآونة الأخيرة جعله لا يفي بالمتطلبات العالمية، مما لفت الانتباه الى إيجاد خامات بديلة حديثة وصديقة للبيئة.
- الحاجة الي تطوير الأداء الوظيفي للأقمشة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
- ندرة الأبحاث التي تتناول الأقمشة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية باستخدام خامات جديدة ومستدامة.

#### أهمية البحث: Research Significance

- المساهمة في تقديم دراسة علمية لتحديد أفضل المواصفات التنفيذية الخاصة بأقمشة الستائر للحماية من الأشعة فوق البنفسجية.
- الاستفادة من الخواص البيئية والاستدامة للخامات النسجية المقترحة في عمل أقمشة وظيفية خاصة بالبحث.

#### المقدمة Introduction

تعد الأقمشة أحد وسائل حماية البشرة من أشعة الشمس، حيث تعمل على إعادة توجيه وامتصاص وتشتيت الأطوال الموجية المختلفة للشمس. تتفاوت الأقمشة في قدرتها على تقليل الضوء بناءً على نوع الألياف ومستوى الرطوبة، بالإضافة إلى نوع وكمية الصباغة والمبيضات البصرية. تُعرف الأقمشة الواقية من الشمس بأنها تحقق عامل وقاية من الأشعة فوق البنفسجية (UPF) بمعدل لا يقل عن 15. يُستخدم عامل وقاية من الشمس بنفس الطريقة التي يُستخدم بها عامل وقاية من الأشعة فوق البنفسجية في تقييم فاعلية الحماية، ولكن يشير عامل الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية لكمية الأشعة فوق البنفسجية المقاسة التي تخترق الأقمشة عند التعرض لها<sup>(1)</sup>.

وتقوم الخامات النسجية بدور كبير في تحسين الخواص الوظيفية للأقمشة الواقية لذا تُعد طبيعة الخامات المستخدمة في إنتاج أقمشة الستائر من العوامل الهامة المؤثرة علي أساليب توظيف واستخدام هذه الأقمشة، وتتحدد طبيعة الخامات المستخدمة تبعاً لمؤثراتها الجمالية وما تُعطيها من صفات كالإندال والمتانة ومقاومة الاحتكاك والانكماش وغيرها<sup>(2)</sup>.

يحدث إنتفاخ يُغير شكل الفراغ وإتجاهه، وتترابط الوحدات المتبلرة عن طريق الروابط الهيدروجينية<sup>(16)</sup>، المتانة العالية في الحالتين الرطبة والجافة.

ايضا ثبات الأبعاد حيث تقاوم الإنكماش عند البلل ويرجع ذلك إلي تركيبها البلوري المحكم<sup>(17)</sup>، الإمتصاص العالي بسبب الفراغات الصغيرة<sup>(18)</sup> مما يجعل صباغتها أفضل واسهل مقارنةً بالقطن أو الفسكوز، الثبات العالي للقويات بالمقارنة مع الفسكوز، راحة الإرتداء خاصة في ظروف الرطوبة العالية حيث تتمتع بنفاذية بخار أعلى مقارنةً بالقطن<sup>(19)</sup>، الإحساس بالنعومة أثناء ملامستها لجسم الإنسان<sup>(20)</sup>، بالإضافة الي مقاومة لبكتيريا والفطريات<sup>(21)</sup>.

#### - ألياف المودال:

ألياف مستخرجة من مصادر طبيعية منذ أوائل القرن التاسع عشر، فهي ألياف تحويلية نصف مصنعة ذات أصل سليولوزي<sup>(22)</sup>، يتم إنتاجها من السليولوز المستخلص من أشجار الزان<sup>(23)</sup>. وقد تم تطوير هذه الألياف في البداية من قبل الشركة النمساوية (Lenzing) حيث أطلقت هذا الاسم التجاري لتلك الألياف والتي يُرمز لها بالرمز CMD®<sup>(24)</sup>.

تتميز ألياف المودال بأنها تجمع بين مميزات الألياف الطبيعية السلولوزية، وخواص النعومة للألياف الحديثة الدقيقة<sup>(25)</sup>، حيث تتميز هذه الألياف بنعومة السطح عند ملامسة للجسم، متانتها وقوة شدتها العالية في الحالتين الرطبة والجافة<sup>(26)</sup>، ويرجع ذلك إلي زيادة نسبة المناطق المتبلرة علي إمتداد المحور الطولي للألياف<sup>(27)</sup>، الإمتصاص العالي للماء<sup>(28)</sup>. بالإضافة الي القابلية العالية للتنفس ونفاذية الهواء الأفضل من القطن، وبالتالي تُعطي خواص الراحة عند الإستخدام<sup>(29)</sup>، ايضا ثبات الأبعاد مقاومة الإنكماش والتجعد حتى بعد تكرار الغسيل<sup>(31)</sup>، وكذلك مقاومتها للتويير والتآكل بفعل الإحتكاك مع سطحها الخارجي. واخيرا انخفاض معدل نمو البكتيريا مقارنةً بالألياف القطن، إذا كان كلاهما مخزن لنفس الفترة الزمنية<sup>(30)</sup>.

#### - البوليستر:

تحل ألياف البوليستر المرتبة الأولى في الإنتاج العالمي مقارنةً بالألياف الصناعية الأخرى ويتكون البوليستر من تفاعل مركب إيثيلين جليكول مع حمض التيريفثاليك، ويوجد العديد من الفئات للبوليستر مثل بوليستر عالي المتانة والميكروفيبر والتلاتي... الخ، ولكل فئة منها خواصها المميزة التي تؤهلها لتطبيقات خاصة<sup>(31, 32)</sup>.

كما تمتاز خامة البوليستر بالعديد من الخواص الفريدة والمميزة التي جعلتها من أكثر الخامات استخداما على المستوى الصناعي حيث يمكن إنتاج البوليستر بدرجات مختلفة من المتانة طبقا لترتيب الجزيات في الشعيرات أثناء عملية السحب وتستعمل الشعيرات ذات المتانة المنخفضة في صناعة أقمشة الملابس أما الشعيرات ذات المتانة المرتفعة والتي قد تصل إلى 7-9.5 جم/دنيير تستخدم للأغراض الصناعية. كما تتميز شعيرات البوليستر بالمرونة العالية حيث تصل نسبة استعادة الطول في البوليستر العادي إلى 97% عند 2% استطالة نسبية وإلى 100% مع البوليستر عالي المتانة. ألياف البوليستر لا تحتفظ بنسبة كبيرة من الرطوبة حيث تحتوى على 4% فقط رطوبة نسبية من وزنها في الحالة العادية وقد تزيد إلى 6-8% مع حالة التشبع. كما ان قدرة البوليستر على امتصاص الماء ضعيفة مما يتطلب أساليب خاصة لعمليات الصباغة لتحسين قدرته على امتصاص الصبغات كما أن قلة احتوائه على الرطوبة يؤدي إلى تكون الكهرباء الاستاتيكية بالألياف<sup>(33)</sup>. يتميز البوليستر بثبات ابعاد نسبي حيث ينكمش بنسبة 12% تقريبا عند تعرض البوليستر لمحلول عند درجة الغليان لمدة ساعة، وبصفة عامة فإن البوليستر يتم تثبيت ابعاده بواسطة التثبيت الحراري، كما يجهز أيضا بنفس الطريقة لإضافة بعض التأثيرات الجمالية الخاصة.

يعتبر البوليستر مقاوم جيد لدرجات الحرارة حيث يتحمل درجات حرارة ما بين 120-150 درجة مئوية، كما يمكن للبوليستر أن يحتفظ بحوالي 70-80% من متانته إذا تعرض لدرجات حرارة

### أهداف البحث: Research Objectives

- تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية والمنتجة من البامبو والتنسيل والميكرومودال والبوليستر والقطن.
- إنتاج أقمشة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية من الياف حديثة مسترجعة كالبامبو والتنسيل والميكرومودال.

### فروض البحث: Research Hypothesis

- يؤثر استخدام التركيب النسجي على الناحية الوظيفية للأقمشة المنتجة والمقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
- يؤثر استخدام خامة البامبو على الناحية الوظيفية للأقمشة المنتجة والمقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
- يؤثر استخدام خامة التنسيل على الناحية الوظيفية للأقمشة المنتجة والمقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
- يؤثر استخدام خامة الميكرومودال على الناحية الوظيفية للأقمشة المنتجة والمقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
- يؤثر استخدام خامة البوليستر على الناحية الوظيفية للأقمشة المنتجة والمقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
- يؤثر استخدام خامة القطن على الناحية الوظيفية للأقمشة المنتجة والمقاومة للأشعة فوق البنفسجية.

### منهج البحث: Research Methodology

يتبع هذا البحث المنهج التحليلي والتجريبي.

### الإطار النظري: Theoretical Framework

- ألياف البامبو : ألياف سليولوزية تحتوي في تركيبها الكيميائي علي السليولوز مع اللجنين والهيميسليولوز وذلك لتكوين بوليمر يُعطي خواص ميكانيكية مُحسنة للألياف. وتتكون ألياف البامبو من طبقات ليفية عريضة وضيقة مُرتبة بالتبادل فيما بينها، حيث تحتوي هذه الطبقات علي ألياف من السليولوز والهيميسليولوز والمرتبطة في إتجاهات وزوايا مختلفة داخل مصفوفة اللجنين علي إمتداد المحور الطولي للألياف مما يعمل علي زيادة قوة الشد لألياف البامبو<sup>(3, 4)</sup>. تمتاز ألياف البامبو بخصائص فريدة تجعلها تتفوق علي العديد من الألياف التقليدية كالنعومة والمعان مع معدل أقل للتويير والتجعد<sup>(5)</sup>، قابلية التنفس وإعطاء إحساس بالبرودة مما يُعطي إحساساً بالراحة<sup>(6)</sup>، خفة الوزن وقوة الشد العالية<sup>(7)</sup>، قابلية التحلل البيولوجي<sup>(8)</sup>، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية<sup>(9)</sup>. بالإضافة الي الإمتصاص العالي وسرعة البخر للرطوبة<sup>(10)</sup>، حيث تحتاج المنسوجات المنتجة من ألياف البامبو كميات أقل من الصبغة أثناء صباغتها عن التي تحتاجها المنسوجات المصنوعة من القطن للوصول إلي مستوي اللون المطلوب. كم انه يعطي الإحساس بالدفء في الأجواء الباردة نتيجة احتجاز الهواء الدافئ بين التكوين الليفي ليظل ملاصق لجلد الإنسان فيوفر الإحساس بالدفء<sup>(11)</sup>. واخيرا مقاومة طبيعية للبكتيريا والروائح الكريهة، ويرجع ذلك إلي وجود مادة تُسمى (Bamboo Kun) ، والتي ترتبط بقوة مع جزيئات السليولوز في التكوين الليفي لألياف البامبو وذلك أثناء عملية النمو الطبيعي لنبات البامبو<sup>(12, 13)</sup>.

#### - ألياف التنسيل® (الليوسيل)

تُعتبر ألياف الليوسيل أحد أنواع الألياف الصناعية التحويلية المنتجة من السليولوز المتجدد، والتي تمتاز بأن لها نفس ملمس وإنسدال ألياف الرايون، لكنها ذات متانة أعلى، ودرجة إنكماش منخفضة، كما تمتاز ألياف الليوسيل بأنها ذات درجة إمتصاص جيدة للرطوبة، ومقاومة للتجعد، ويُعتبر مصطلح (التنسيل®) هو الإسم التجاري لألياف الليوسيل<sup>(14)</sup>. ويتم الحصول علي ألياف التنسيل من السليولوز المستخلص من لب الخشب لشجرة الأوكالبتوس<sup>(15)</sup>.

تمتاز ألياف الليوسيل بخصائص فريدة تجعلها تتفوق علي الياف الرايون وتتمثل في؛ درجة التبلر العالية للألياف الموازية لمحور الشعيرة ويوجد بينها فراغات صغيرة طويلة، وعند ترطيب الألياف

القطن في الانتفاخ ويصل هذا الانتفاخ إلى أقصاه عند 100 درجة مئوية تقريبا و100% رطوبة نسبية<sup>(38)</sup> وهذا يجعل قابلية الياقة للتجيزات المختلفة والصباغة جيدة.

#### المنسوجات و الحماية من الأشعة فوق البنفسجية:

يحتاج الإنسان للحماية المباشرة من الأشعة فوق البنفسجية بشكل عام، بينما الأشخاص ذوي البشرة الحساسة يكون احتياجهم ماس إلى الملابس والمستلزمات ذات عامل وقاية من الأشعة فوق البنفسجية وخاصة في مدي الطول الموجي ما بين 280-320 نانومتر<sup>(39)</sup>.

توجد أساليب وطرق متعددة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية وابطؤها هو الحد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية. ويعتبر الشكل الأكثر شيوعا للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية هو استخدام واقيات الشمس مثل القبعات المختلفة والملابس المناسبة المنتجة من اسلوب المنسوجة او التريكو باستخدام الخامات النسيجية المختلفة. نظراً لأن النسيج يتكون من ألياف يمكنها امتصاص أو عكس، أو تشتيت الطاقة الإشعاعية المنبعثة من الشمس، وبالتالي منعها من الوصول الى الجلد.

ويعد الخامات المستخدمة للانتاج وطبيعتها من حيث قابليتها لامتصاص الرطوبة والانتفاخ وايضا تكوين القماش (تركيبه البنائي واسلوب تنفيذ) وما يترتب عليه من مسامية ووزن وسمك وكثافة النسيج من العوامل الهامة المؤثرة على قدرة القماش المنتج على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية<sup>(40)</sup>.

#### تجارب البحث:

##### أولاً: تصميم تجارب البحث وتنفيذ العينات:

تم إنتاج خمس عينات منسوجة بإسلوب اقمشة المزدوج باستخدام تركيب أظلس 4 للوجة والظهر، وباستخدام خمس خامات مختلفة للحمة هي؛ بامبو، التنسيل، الميكرومودال، بوليستر، وقطن. وساء ثابت من خيوط البوليستر المنبسط، كما هو موضح في الجدول 1، كما يوضح جدولي 2 و 3 مواصفات ماكينة تنفيذ العينات ومواصفات جهاز الجاكارد على التوالي.

جدول 1: تصميم عينات التجارب الخاصة بالبحث

كود	اسلوب التنفيذ	اللحمت	نمر اللحمت	كثافة اللحمت	السداء	نمر السداء	كثافة السداء	التركيب البنائي
1	شبكة	بامبو	قطن	لحمة	بوليستر	1/150	فتلة/سم	أظلس 4
2		تنسيل						
3		ميكرومودال						
4		بوليستر						
5		قطن						

جدول 2: مواصفات ماكينة تنفيذ العينات

الوصف	النبد
سميت Smit	نوع الماكينة
Gs900	موديل الماكينة
إيطاليا	بلد الصنع
2008	سنة الصنع
190سم	عرض الماكينة (عرض المشط)
300حذفة/سم	سرعة الماكينة
باستخدام الشرائط المرنة	وسيلة مرور خيط اللحمة
8 اصابع	جهاز السيلكتور (اختيار اللحمة)

جدول 3: مواصفات جهاز الجاكارد

الوصف	النبد
جاكارد استوبلي إلكتروني	نوع جهاز الجاكارد
3072 شنكل	قوة جهاز الجاكارد
2560 شنكل	عدد شناكل التصميم
4 تكرارات	عدد التكرارات
35.5سم	عرض التكرار بالشبكة
142سم	عرض القماش بدون براسل
طردية	طريقة بناء الشبكة
72 فتلة/سم	عدد فتل السم
(9 × 8)	المشط المستخدم
(9 باب/ سم وبطريخ 8 فتلة/ باب)	
لون واحد أبيض	ألوان السداء

حوالي 150 درجة مئوية لمدة طويلة، أما أكثر من 150 درجة مئوية فإنه يبدأ في فقد قوته تدريجياً، أما درجات الحرارة المنخفضة فلا يتأثير بها. يقاوم البوليستر أيضاً ضوء الشمس بدرجة ممتازة إذا وضع خلف الزجاج ولذا فإنه يمكن استخدامه كستائر للونافذ، أما التعرض لضوء الشمس المباشر لفترات طويلة فإنه يسبب ضعف في الشعيرات ولكن تحمله لضوء الشمس بصفة عامة أفضل من النايلون<sup>(34)</sup>

#### - ألياف القطن:

يعتبر القطن واحداً من أكثر المواد النسيجية شيوعاً واستخداماً ويعود القطن المصري من أكثر القطن جودة في العالم، حيث يستخدم في تصنيع الخيوط الرفيعة التي ينتج منها الملابس الراقية وبعض المنتجات الطبية. كما يستخدم أيضاً في إنتاج الأقمشة المنزلية والتجديد، بالإضافة إلى استخدامه في صناعة الخيوط المتينة والمجدولة والمرنة والمقاومة للتآكل والتمزق.

للقطن العديد من الخصائص المميزة التي تميزه عن باقي الخامات الطبيعية السليلوزية؛ حيث تعتبر متانة شعيرات القطن متوسطة حوالى 3-5 جم/دنيير<sup>(33)</sup>، وتقل متانة شعيرات القطن عند التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة كما يميل لونه للإصفرار. بالإضافة الى ان شعيرات القطن من الخامات يمكنها استعادة 75% من طولها عند استطالة قدرها 2%، ويمكن أن تُعطي شعيرات القطن استطالة تتراوح بين 3-7% وذلك قبل الوصول إلى مرحلة القطع، مما يساهم في مقاومة الاستهلاك وزيادة العمر الافتراضي للمنتجات القطنية<sup>(35)</sup>، وهذا يشير الى ثبات الأبعاد للقطن في حالتها الطبيعية الا انه يحدث الانكماش مع مراحل الغسيل والتنظيف بنسبة قليلة<sup>(36)</sup> وتعطي مظهراً متجدداً. يتميز القطن وبجداره عن باقي الألياف الطبيعية بقلّة توليد الشحنات الكهربائية والتي تتولد نتيجة الاحتكاك<sup>(37)</sup>، ويرجع ذلك وبشكل رئيس لقدرة القطن على الامتصاص لنسبة كبيرة من بخار الماء في درجات الحرارة العالية فنجد أنه عند 6٠ درجة مئوية ونسبة 8% رطوبة تبدأ شعيرات

- السمك الحر للاقمشة المنسوجة طبقا للمواصفة القياسية (ASTM D 1777).
- معدل نفاذية الماء خلال الاقمشة المنسوجة طبقا للمواصفة القياسية (ASTM D 4941).
- معدل نفاذية الهواء خلال الاقمشة المنسوجة طبقا للمواصفة القياسية (ASTM D 737).
- الرجوعية من التجعد للاقمشة المنسوجة طبقا للمواصفة القياسية (AATCC 66-2008).
- تقدير معامل الانسدالية للاقمشة طبقا للمواصفة القياسية (BS 5058:1973). تقدير الكهرباء الاستاتيكية على سطح القماش المنسوج طبقا (ASTM D 4238).
- تقييم معامل الحماية من الاشعة فوق البنفسجية UPF طبقا للمواصفة القياسية (AATCC 183).

### ثالثا: الإختبارات المعملية لعينات البحث:

- أجريت الاختبارات المعملية الميكانيكية والفيزيائية والحرارية على العينات المنتجة لتقييم الخواص الوظيفية في معامل قسم هندسة الغزل والنسيج والمعمل المركزي، معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج بالمركز القومي للبحوث، وقد اجريت الاختبارات على العينات بعد تعرضها للجو القياسي (الحرارة  $20 \pm 2$  درجة مئوية والرطوبة  $5 \pm 65$ ) لمدة 24 ساعة طبقا للمواصفة القياسية ISO 139 كالاتي:
- قوة الشد والاستطالة للقماش المنسوج طبقا للمواصفة القياسية (ASTM D 5035).
- تقدير مقاومة الاقمشة للاحتكاك طبقا للمواصفة القياسية (ASTM D 3885).
- وزن المتر المربع للقماش المنسوج طبقا للمواصفة القياسية (ASTM D 3776).

### رابعا: نتائج الاختبارات علي عينات البحث المنفذة:

اولا : دراسة تأثير اختلاف خامات اللحمة على الخواص الميكانيكية للعينات المنفذة:

جدول 4: الدلالات الإحصائية لنتائج اختباري قوة الشد والاستطالة ومقاومة الاحتكاك للعينات النسجية بتركيب اطلس 4 باختلاف خامات اللحمة

الإختبار	خامات اللحمة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الالتواء
قوة الشد / اتجاه السداء (كجم)	بامبو	74	5.13	2.34-
	تنسيل	120.66	3.22	2.478
	ميكرومودال	97.33	1.84	2.168
	بوليستر	134	2.85	2.11-
	قطن	71.66	2.15	1.87-
قوة الشد / اتجاه اللحمة (كجم)	بامبو	231	1.15	2.609-
	تنسيل	226	1.35	0
	ميكرومودال	226	1.68	3.571
	بوليستر	230.66	2.56	0.773
	قطن	230	10.25	2.927
الإستطالة / اتجاه السداء (%)	بامبو	18	3.69	1.626-
	تنسيل	15	5.15	1.165
	ميكرومودال	20	2.15	1.395-
	بوليستر	17.33	5.62	0.891-
	قطن	12.66	6.26	0.642-
الإستطالة / اتجاه اللحمة (%)	بامبو	31.33	1.45	0.68
	تنسيل	34.33	2.16	0.93-
	ميكرومودال	36.66	2.05	0.49-
	بوليستر	35	0	0
	قطن	37.33	1.14	0.86
الإحتكاك / اتجاه السداء (عدد الدورات)	بامبو	1035	11.25	2.66
	تنسيل	1140	22	2.72
	ميكرومودال	4132	4.88	1.2
	بوليستر	941	6.87	0.43
	قطن	3353	12	2.75
الإحتكاك / اتجاه اللحمة (عدد الدورات)	بامبو	2092	89	2.76-
	تنسيل	309	65	1.38-
	ميكرومودال	1552	340	2.93
	بوليستر	1695	520	2.93
	قطن	761	210	1.57

( $3 \pm$ )، مما يشير إلى أن العينات المنفذة للبحث من حيث نتائج التقييم الميكانيكي لخصائصها تقع داخل المنحنى الاعتيادي.

يتضح من جدول 4 أن معامل الالتواء للعينات المنسوجة المنفذة بأسلوب المزدوج بتركيب اطلس 4 لكلا من وجهة وظهر القماش باستخدام خمس خامات نسجية مختلفة للحمات إنحصرت ما بين

## ثانيا: دراسة تأثير اختلاف خامات اللحمه على الخواص الفيزيائية للعينات المنفذة:

جدول 5: الدلالات الإحصائية لنتائج اختبارات الوزن والسّمك ونفاذية الماء والهواء والرجوعية من التجعد للعينات النسيجية بتركيب اطلس 4 باختلاف خامات اللحمه

الإختبار	خامات اللحمه	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الالتواء
وزن المتر المربع (جم/م <sup>2</sup> )	بامبو	243.95	63.1	0.828
	تنسيل	229.39	0.85	0.74-
	ميكرومودال	222.87	1.15	0.443
	البوليستر	219.63	0.35	0.6-
	قطن	237.8	1.33	0.23-
السّمك (مم)	بامبو	0.75	0.75	0.04
	تنسيل	0.75	0.62	0.048
	ميكرومودال	0.66	0.25	0
	البوليستر	0.65	0.68	0.04-
	قطن	0.71	0.33	0.182
معدل نفاذية الماء (ل/سم <sup>2</sup> .ث)	بامبو	1.31	0.82	0.03
	تنسيل	1.33	1.36	0.06
	ميكرومودال	1.35	0.36	0
	البوليستر	1.35	0.58	0
	قطن	1.33	1.66	0.05
معدل نفاذية الهواء (سم <sup>3</sup> /سم <sup>2</sup> .ث)	بامبو	16.65	2.06	0.94
	تنسيل	21.52	2.66	0.58
	ميكرومودال	21.52	1.56	1
	البوليستر	18.42	1.19	1.05
	قطن	20.08	2.5	2.4-
الرجوعية من التجعد ( $\theta$ )	بامبو	131	1.68	1.78-
	تنسيل	130	1.13	2.65-
	ميكرومودال	125	1.66	1.80-
	البوليستر	140	1.77	1.69-
	قطن	137.5	1.55	0.96-
معامل الإنسدالية	بامبو	0.78	0.33	0.18-
	تنسيل	0.81	0	0
	ميكرومودال	0.73	0.45	0.2
	البوليستر	0.87	0.58	0.15-
	قطن	0.88	1.35	0.04-

يتضح من جدول 5 أن معامل الالتواء للعينات المنسوجة المنفذة بأسلوب المزدوج بتركيب اطلس 4 لكلا من وجهة وظهر القماش باستخدام خمس خامات نسيجية مختلفة للحامات إنحصرت ما بين  $(3\pm)$  بل اقترب أغلبها من الصفر على المنحنى، مما يشير إلى أن العينات المنفذة للبحث من حيث نتائج التقييم الفيزيائي لخصائصها تقع داخل المنحنى الاعتيادي.

## ثالثا: دراسة تأثير اختلاف خامات اللحمه على الخواص الحرارية للعينات المنفذة:

جدول 6: الدلالات الإحصائية لنتائج تقييم الكهرباء الاستاتيكية والحماية من الأشعة فوق البنفسجية للعينات النسيجية بتركيب اطلس 4 باختلاف خامات اللحمه

الإختبار	خامات اللحمه	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الالتواء
الكهرباء الإستاتيكية (فولت)	بامبو	11	2.95	1.01
	تنسيل	4	2.84	0
	ميكرومودال	4	2.88	0
	بوليستر	14	2.66	1.12
	قطن	1	2.16	0
معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية	بامبو	12.1	1.25	0.24
	تنسيل	12.7	1.87	0.32
	ميكرومودال	7.3	0.77	1.16
	بوليستر	15.1	0.58	0.51
	قطن	9.6	1.88	0.16

(3±) بل اقترب جميعها من الصفر على المنحنى، مما يشير إلى أن العينات المنفذة للبحث من حيث قيم التقييم الفيزيائي لخصائصها تقع داخل المنحنى الاعتدالي.

يتضح من جدول 6 أن معامل الالتواء للعينات المنسوجة المنفذة بأسلوب المزدوج بتركيب اطلس 4 لكلا من وجهة وظهر القماش باستخدام خمس خامات نسجية مختلفة للحمامت إنحصرت ما بين

رابعا: دلالة الفروق المعنوية بين الخامات النسجية المختلفة للعينات المنفذة بالتركيب النسجي اطلس 4

جدول 7: الدلالات الإحصائية والفروق المعنوية ومعامل الجودة للعينات المنسوجة بتركيب اطلس 4 باختلاف خامة اللحمة

LSD	معامل الجودة (QF) للخامات النسجية المختلفة					الإختبار	
	قطن	بولي استر	ميكروموдал	تنسل	بامبو		
	53.4	100	72.6	90	55.2	قوة الشد / اتجاه السداء	
	99.56	99.85	97.83	97.83	100	قوة الشد/ اتجاه اللحمة	
	63.33	68.66	100	75	90	الإستطالة / اتجاه السداء	
	100	93.75	98.21	91.96	83.92	الإستطالة / اتجاه اللحمة	
	92.35	100	98.45	95.74	90	وزن المتر المربع	
	91.98	100	98.34	86.39	86.96	السك	
	98.21	100	89.28	92.85	93.75	الرجوعية من التجعد	
	83.40	84.94	100	91.01	94.50	الإنسدالية	
	81.1	22.8	100	27.6	25	الإحتكاك / اتجاه السداء	
	36.3	81	74.2	14.7	100	الإحتكاك/ اتجاه اللحمة	
	98	100	100	98.5	97	نفاذية الماء	
	93	85.5	100	100	77.3	نفاذية الهواء	
	100	7.14	25	25	9.09	الكهرباء الإستاتيكية	
	63.57	100	48.34	84.10	80.13	معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية	
	*6.24	82.44	81.68	↑ * 85.87	76.47	77.34	المتوسط الحسابي لمعامل الجودة (QF)

المنتجة بأسلوب المزدوج بتركيب الاطلس 4 من خامة الميكروموдал حققت أعلى معامل جودة لنتائج الخواص المقاسة مجتمعة.

يتضح من جدول 7 والشكل 1 دلالات الفروق المعنوية لتقييم لعينات المنتجة من خامات لحمت مختلفة بالتركيب النسجي اطلس 4 للخواص الميكانيكية والفيزيائية والحرارية، كما يتضح ان العينة



شكل 1 معامل الجودة (QF) لتقييم العينات المنفذة بالتركيب النسجي اطلس 4 باختلاف خامات اللحمة.

- 4- حققت العينة المنفذة بخامة البوليستر 100% أعلى وزن للمتر المربع وأعلى سمك مقارنة بالعينات المنفذة الأخرى، ويرجع ذلك إلى أن الكثافة النوعية للبوليستر 1.38 جم/سم<sup>3</sup>.
- 5- اختلاف خامة اللحمة له تأثير معنوي على خاصية الإنسدالية والاحتكاك في اتجاه السداء وكان ذلك لصالح خامة الميكروموдал ويرجع ذلك إلى خواص الميكروموдал التي تتميز بالمرونة والإنسدالية العالية وقدرتها العالية على الرجوع إلى شكلها الأصلي بدون أي تغير يحدث لها، ويرجع ذلك لخواص المقطع العرضي للخيط وندبر الشعيرات المكونة له . كما ان العينة المنفذة بخامة لحمة البامبو حققت أعلى مقاومة للإحتكاك في اتجاه اللحمة.
- 6- حققت العينة المنفذة بخامة الميكروموдал والعينة المنفذة بخامة البوليستر للحمة أعلى معدل مقاومة لنفاذية الماء ويرجع ذلك إلى أن هذه الألياف تتميز بانخفاض نسبة امتصاص الماء وسرعة جفافها والتي تصل إلى 3/1 الوقت التي تستغرقه الألياف التقليدية للجفاف.

## النتائج: Results

- 1- حققت العينة المنفذة بخامة البوليستر للحمامت بتركيب نسجي اطلس 4 أعلى قوة شد في اتجاه السداء ويرجع ذلك إلى أن متانة البوليستر تتراوح ما بين 7-9.5 جم/دنيبر .
- 2- العينة المنفذة بخامة اللحمة من البامبو بتركيب نسجي اطلس 4 حققت أعلى قوة شد في اتجاه اللحمة ويرجع ذلك إلى متانة ألياف البامبو وتميزه بقوة شد عالية نتيجة وجود ألياف السليلوز متراسة بالتوازي على امتداد المحور الطولي للألياف.
- 3- أفضل عينة من حيث الاستطالة في اتجاه اللحمة هي المنفذة من خامة القطن للحمة، ويرجع ذلك إلى أن خامة القطن يمكن أن يستعيد 75% من طولها عند استطالة قدرها 2% ، كما ويمكن أن تعطي شعيرات القطن استطالة تتراوح بين 3-7% وذلك قبل الوصول على درجة القطع وهذه الخاصية تجعل الأقمشة سهلة في حالة استعمالها في المفروشات.

- 10- جعفر , رانيا رشاد توكل . " تحسين الأداء الوظيفي لأقمشة ملاءات الأسرة متنوعة التراكيب النسجية باستخدام ألياف البامبو مع بعض الخامات الحديثة " رسالة دكتوراه. مكان غير معروف، كلية الفنون التطبيقية: جامعة دمياط، 2021. صفحة 11.
- 11-Murthy , H.V. Sreenivasa . " Introduction to textile fibers ". India : Woodhead Publishing, 2016. p. 120.
- 12-Tausif , Muhammad ; Ahmad , Faheem ; Hussain , Uzair ; Basit , Abdul ; Hussain , Tanveer ;. (2015). A comparative study of mechanical and comfort properties of bamboo viscose as an eco – friendly alternative to conventional cotton fiber in polyester blended knitted fabrics. Journal of cleaner production, 89, p.111.
- 13-Basit , Abdul ; Latif , Wasif ; Baig , Sajjad Ahmed ; Afzal , Ali ;. (2018). " The mechanical and comfort properties of sustainable blended fabrics of bamboo with cotton and regenerated fibers ". Clothing and Textiles Research Journal, 36(4), p.268.
- 14- محمود، حسام الدين السيد محمد ؛. (2019). " تأثير خلط ألياف التنسيل (الليوسيل) والفسكوز بالقطن علي الخواص الميكانيكية والطبيعية للخيوط المنتجة ". مجلة التربية النوعية والتكنولوجيا (بحوث علمية وتطبيقية) ، 11(3)، ص (75).
- 15-Abu-Rous, M., Ingolic, E., & Schuster, K. C. (2006). Visualisation of the nano-structure of Tencel®(Lyocell) and other cellulose as an approach to explaining functional and wellness properties in textiles. Lenzinger Berichte, 85, p.31-37.
- 16-Badr, A. A., El-Nahrawy, A., Hassanin, A., & Morsy, M. S. (2014). Comfort and protection properties of tencel/cotton blends. Beltwide Cotton Conferences. 6, p. 1010. New Orleans , LA: Beltwide Cotton Conferences.
- 17-Muthu, Subramanian Senthilkannan. "Sustainable Innovations in Textile Fibers ". Singapore : Springer Nature Ltd, 2018. p. 39 .
- 18-Rohrer, C., Retzl, P., & Firgo, H. (2001). "Lyocell LF-Profile of a fibrillation-free fibre from lenzing.". Len zinger Berichte, 80, p.75-81.
- 19-Hussain, T. "Developments in the Processing of Lyocell Fabrics ". Pakistan : Department of Textile Chemistry, National Textile University.
- 20-Kandhavadvu, P., Vigneswaran, C., Ramachandran, T., & Geethamanohari, B. (2011). " Development of polyester – based bamboo charcoal and lyocell – blended union fabrics for healthcare and hygienic textiles ". Industrial Textile journal, 41(2), p.144.
- 21-Di, Y., Li, Q., & Zhuang, X. (2012). "Antibacterial Finishing of Tencel/Cotton Nonwoven Fabric Using Ag Nanoparticles-Chitosan Composite". Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 7(2), p.24.

- 7- أفضل العينات من حيث معدل نفاذية الهواء هي المنفذة بخامتي التنسيل الميكرومودال للحمات ويرجع ذلك لطبيعة تكون الألياف أثناء عملية الغزل ودقة الشعيرات.
- 8- حققت العينة المنتجة من البوليستر 100% اعلى مقدار للكهرباء استاتيكية وأعلى قدرة على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ويرجع ذلك بسبب انخفاض قدرة البوليستر على امتصاص الماء مما يزيد من تكون الكهرباء الإستاتيكية فتظهر الشحنات الكهربائية أثناء عمليات التصنيع على سطح الأقمشة.
- 9- أخيراً أظهر التحليل الإحصائي للنتائج ان العينة المنفذة بالتركيب النسجي أطلس4 والمنفذة بخامة الميكرومودال للحمة والبوليستر للسداء كانت العينة الأفضل من حيث جودة خواصها معا.

### التوصيات: Recommendation

- 1- الاستفادة من الخواص التي توفرها الألياف المستدامة مثل البامبو والتنسيل والميكرومودال، لتحسين خواص الأقمشة التي تتطلب الإحساس بالراحة وتوفر الخواص الفيزيائية والميكانيكية.
- 2- التركيز علي استخدام خامات صديقة للبيئة تسهم في تحسين الخواص الوظيفية للأقمشة المنفذة منها.
- 3- إجراء المزيد من البحوث والدراسات للتعرف علي المزيد من خواص الألياف النباتية الحديثة وتوظيفها في كافة مجالات المنسوجات.

### المراجع: References

- 1- Julian M. Menter , Kathryn L. Hatch "Clothing as Solar Radiation Protection" Textiles and the Skin. Curr Probl Dermatol. Basel, Karger, Vol.31, 2003, page 50-63.
- 2- محمد، محمد البدر اوي. " العلاقة بين إختلاف الخواص البنائية والهندسية للتصميم النسجي الزخرفي والخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة المفروشات"، رسالة دكتوراه ، كلية الفنون التطبيقية : جامعة حلوان، 1987. صفحة 23.
- 3- Nayak, L., & Mishra, S. P. (2016). Prospect of bamboo as a renewable textile fiber, historical overview, labeling, controversies and regulation. Fashion and Textiles, 3(1), 2, P. 7.
- 4- T, Afrin ; T, Tsuzuki ; R, K. Kanwar ; X, Wang ;. (2012). " The origin of the antibacterial property of bamboo ". The Journal of The Textile Institute, 103(8), p.844.
- 5- Rathod , Ajay ; Kolhatkar , Avinash ;. (2014). " Analysis of physical characteristics of bamboo fabrics ". International Journal of Research in Engineering and Technology, 3(8), p.21.
- 6- Abd El- Hady , R.A.M ;. (2016). " Open warp – knitted structures for bamboo mosquito nets ". International Journal of Advance Research in Science and Engineering, 5(10), p.425.
- 7- Kala, T. F., & Kavitha, S. (2016). Bamboo fiber analysis by scanning electron microscope study. International Journal of Civil Engineering and Technology, 7(4), p.235.
- 8- Pavko-Čuden, A., & Kupljenik, A. (2012). Knitted fabrics from bamboo viscose. Textile Journal, 55(1), p.6.
- 9- Muthu, Subramanian Senthilkannan. "Sustainable fibers and textiles ". United Kingdom: Woodhead Publishing, 2017. p. 183.

- Different Types of Polyester Yarn for Enhancing the Performance of Sportswear", Journal of Textile Association, November-December, 2018, pp.266-275.
- 32-M. A. Saad, F. A. Metwally, Sarah.Yahia, K. Massar, Marwa A. Ali\* "Effect of Using Trilobal Polyester on the Functional Performance of Fencing Suit", Journal of Textile and Apparel, Vol. 25 (1), pp. 1-18, 2021.
- 33-Zhang, W., Okubayashi, S., & Bechtold, T. 2003 " Modification of fibrillation by textile chemical processing"., Lenzinger Berichte, Vol. 82, p. 58.
- 34- O .A. Hakeim , M. M. El Zawahry , Nermin M. Aly , N. S. El-Hawary , H. A. Diab and Ali Marwa A., (2015); "Anti-Static and Functional Properties of Asminosilsesquioxane Oligomer Treated and Dyed Fabrics", Accepted for publication in Journal of The Textile Association.
- 35- نورا حسن إبراهيم العدوي، "تحديد أنسب المعايير البنائية للتركيبات النسجية لتحقيق خواص الأداء الوظيفي لأقمشة المفروشات"، رسالة دكتوراه - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة - 2010 - ص 25
- 36- علي السيد زلط - " النسيج والعناية به " - دار الإسلام للطباعة والنشر - المنصورة - 2008 - ص 37.
- 37- سامية لطفي السمان - " علم المنسوجات " - دار القلم - الإمارات العربية المتحدة - دبي - ص 27.
- 38-Julian M. Menter , Kathryn L. Hatch "Clothing as Solar Radiation Protection" Textiles and the Skin. Curr Probl Dermatol. Basel, Karger يراجع، Vol.31, 2003, page 50-63.
- 39-Marwa A. Ali, Nermin M. Aly and A. Abou El-Kheir\*, "Imparting Antibacterial Activity, UV-Protection Properties and Enhancing Performance of Casein Modified Polyester Fabrics" Accepted for publishing and print online at The Journal of the Textile Institute, Vol.112 (9), pp; 1436-1448, 2021.
- 22-Eichinger, D., & Leitner, J. (2000). "cotton blends with tencel® and lenzing modal" . Lenzing AG, Austria, , p.1-7.
- 23-Moses, J. J. (2016). " A study on modal fabric using formic acid treatment for K/S , SEM and fourier transform infrared spectroscopy ". Oriental journal of chemistry, 32(2), p.1099.
- 24-Ray, D. " Biocomposites for High-Performance Applications" . England : Woodhead Publishing , 2017 .
- 25-Jadhav, A. C., Pingale, N., & Shukla, S. R. 2018" Modal wet processing – A novel approach "., Indian Journal of Fiber & Textile Research, Vol. 43, p. 98.
- 26-K , Gnanapriya ; Moses , Jeyakodi . 2015 " A study on modal fiber based on the absorption characteristics ". SOJ Materials Science & Engineering journal, Vol. 3, Iss. 2
- 27-Gun, A. D., Demircan, B., & Acikgoz, A. 2014, " Colour , abrasion and some colour fastness properties of reactive dyed plain knitted fabrics made from modal viscose fibers ". Fibers & Textiles in Eastern Europe, Vol. 22, Iss. 5 , p. 107.
- 28-Bredereck, K., & Hermanutz, F. 2005, " Man-made cellulose".Review of Progress in Coloration and Related Topics, Vol. 35, Iss. 1 , p. 59.
- 29-Bhattacharya, S. S., & Ajmeri, J. R . 2013," Investigation of air permeability of cotton & modal knitted fabrics". International Journal of Engineering Research and Development, Vol. 6, Iss. 12 , p. 1.
- 30- عامر، شيماء إسماعيل محمد. 2019 " تحسين الأداء الوظيفي لأقمشة فوط المطابخ باستخدام خامة المودال "، مجلة العمارة والفنون، المجلد 4، العدد 15 ، صفحة 313.
- 31-S.Yahia, F. A. Metwally, M. A. Saad , K. Nassar, M. H. Kasem, Marwa A. Ali, "Usage of