

## دراسة تأثير التركيب النسجي على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة

سارة علي الحديثي

ماجستير تصميم الأزياء - قسم تصميم الأزياء - كلية الفنون والتصاميم - جامعة القصيم

[sarahalhudaithy@gmail.com](mailto:sarahalhudaithy@gmail.com)

أ. د إيمان فضل عبد الحكم أيوب

أستاذ - قسم تصميم الأزياء - كلية الفنون والتصاميم - جامعة القصيم

[aieob@qu.edu.sa](mailto:aieob@qu.edu.sa)

## المستخلص

يهدف البحث إلى إنتاج أقمشة منسوجة لملابس رياضة الكاراتيه باستخدام خمسة أنواع من التراكيب النسجية واستخدام خامة سداء 100% قطن وخامة لحمة 100% خيزران، وبعد النسج تم عمل اختبارات لقياس تأثير متغيرات الدراسة على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة (وزن المتر المربع السمك، قوة الشد في اتجاه السداء، الاستطالة في اتجاه السداء، قوة الشد في اتجاه اللحمة الاستطالة في اتجاه اللحمة، مقاومة التآكل بالاحتكاك، نفاذية الهواء امتصاص الرطوبة زمن امتصاص الرطوبة العزل الحراري مقاومة البكتيريا) طبقا للمواصفات القياسية لاختبارات المنسوجات، ودراسة تأثير التركيب النسجي على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة، واتباع البحث المنهج التجريبي لملائمته لتحقيق أهداف البحث وتوصلت النتائج إلى أن العينة رقم (٣) المنتجة باستخدام التركيب النسجي مبرد 1/3 حققت أفضل النتائج بمعامل جودة 86.72%، كما أن العينة رقم (٢) المنتجة باستخدام التركيب النسجي سادة ٢/٢ ممتد من الاتجاهين أقل النتائج بمعامل جودة 78.38%.

## Studying the Effect Woven Structure on Functional Properties for Karate Sportswear Woven Fabric

### Abstract

The research aims to produce woven fabrics for karate sportswear were produced by using five types of woven structure and used warp materials 100% cotton weft materials 100% bamboo, after weaving tests were done to measure effect woven structure on functional properties for karate sportswear woven fabric (square meter weight, thickness, breaking force in warp direction, elongation in warp direction, breaking force in weft direction, elongation in weft direction, abrasion resistance, air permeability, moisture absorption, moisture absorption time, thermal insulation, antimicrobial) according to standard specifications of textile tests, The research followed the experimental approach to suit its suitability for achieving the research goals, The results concluded that the sample no. (3) woven structure 1/3 twill achieved the best results with a quality factor (86.72%), as well as sample no. (2) woven structure 2/2 plain extended in both directions achieved the lowest results at a quality factor (78.38%).

## المقدمة

اكتسبت الملابس الرياضية في القرن الواحد والعشرين أهمية كبيرة مع ازدياد الوعي الإعلامي والثقافي بأهمية الرياضة، تبرز أهمية دراسة الملابس الرياضية خاصة أن الرياضة البدنية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدول لدرجة أنها تعتبر مظهرًا من مظاهر تقدمها، ومن بين تلك الرياضات رياضة الكاراتيه والتي تعتبر رياضة قتالية تحقق توازن العقل والروح والجسد وهي كلمة يابانية الأصل تعني القبضة الخالية وتعتبر وسيلة للنزال الحر بدون أسلحة يؤدي خلالها اللاعب مجموعة من الحركات المهارية والمناورات القتالية المرتكزة على السرعة والقوة في آن واحد، وهناك العديد من الخواص الوظيفية التي يجب أن تتوفر في أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه.

## مشكلة البحث

إن الملابس الرياضية أصبحت أكثر انتشارًا بين الفئات العمرية المختلفة حيث أصبحت تلقى إقبالاً كبيراً من المستهلك مقارنةً بأنواع الملابس الأخرى مما أعطى دفعة قوية لهذه الصناعة التي تضاعفت فيها قيمة المبيعات في السنوات الأخيرة، ومن بين تلك الرياضات رياضة الكاراتيه وهناك العديد من الخواص الوظيفية التي يجب أن تتوفر في أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه، وتتعدد الأنواع والمواصفات للأقمشة المنسوجة المستخدمة في إنتاج ملابس رياضة الكاراتيه، ويعتبر التركيب البنائي النسجي هو المسؤول عن تحديد ما يتصف به المنتج من خواص، لأن عناصر التركيب البنائي النسجي هو الذي يحدد سلوك المنتج النهائي إزاء ما يتعرض له طبقاً لظروف الاستخدام، وتؤدي أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة دوراً مهماً في حياة الرياضي، وتعرض هذه النوعية من الأقمشة لقوى الشد والضغط والاحتكاك والتمزق مما يؤثر على الخواص الطبيعية والميكانيكية لها، وبالاطلاع على الدراسات والبحوث السابقة تبين ندرة الدراسات المحلية (في حدود بحث الدارسة) التي تهتم بإنتاج أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة وتطوير خواصها الوظيفية، ومن هنا ظهرت أهمية دراسة تأثير التركيب النسجي على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة.

## أهمية البحث

- إلقاء الضوء على التطورات التكنولوجية السريعة في صناعة أقمشة الملابس الرياضية واختيار الأفضل منها صحياً ووظيفياً.
- محاولة إفادة أصحاب المصانع والمنتجين للملابس الرياضية في إنتاج ملابس رياضية ذات جودة عالية من خلال نتائج هذا البحث.
- تقديم دراسة تساعد في الارتقاء بالملابس الرياضية في المملكة العربية السعودية.

## أهداف البحث

- دراسة أنواع التراكييب النسجية المستخدمة في أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة.
- تحديد الخواص الوظيفية الواجب توافرها في أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه.
- قياس الخواص الوظيفية التي تحقق الكفاءة في أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنتجة.
- دراسة تأثير التركيب النسجي على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة المنتجة.

## أسئلة البحث

- ما أنواع التركيب النسجي المستخدمة في أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة؟
- ما الخواص الوظيفية الواجب توافرها في أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه؟
- ما إمكانية قياس الخواص الوظيفية التي تحقق الكفاءة في أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنتجة؟
- ما تأثير التركيب النسجي على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة المنتجة؟

## فرض البحث

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التركيب النسجي والخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة.

## منهج البحث

المنهج التجريبي لملائمته لتحقيق أهداف البحث.

## الإطار النظري

## أولاً: التركيب النسجي

يعتبر التركيب النسجي الوحدة البنائية للمنسوج ويعرف بأنه طريقة التعاشق بين مجموعتين من الخيوط إحداها طولية تسمى خيوط السداء والأخرى عرضية تسمى خيوط اللحمة وينتج عن هذا التعاشق ما يسمى بالتركيب النسجي واختلاف أساليب التعاشق ينتج عنه تراكيب نسجية متنوعة والتي تختلف في مظهرها السطحي عن بعضها البعض (نصر، وآخرون، 2011).  
جميع أنواع التراكيب النسجية للأقمشة يمكن تقسيمها كالتالي:

**التراكيب النسجية الأساسية:** هذا النوع من التراكيب النسجية يستخدم لنسج أغلب الأقمشة المنتجة لبساطته وسهولة تنفيذه على الأنوال العادية وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية:

- التركيب النسجي السادة.

- التركيب النسجي المبرد.

- التركيب النسجي الأطلسي.

**التراكيب النسجية المشتقة من التراكيب الأساسية:** هذا النوع من التراكيب النسجية هو تغيير في شكل وحركة خيوط التراكيب النسجية الأساسية، مثل التراكيب النسجية المشتقة من السادة، التراكيب النسجية المشتقة من المبرد، التراكيب النسجية المشتقة من الأطلس.

**التراكيب النسجية المركبة:** يمكن الحصول عليها بضم التراكيب النسجية الأساسية أو مشتقاتها مثل ريس سداء مع ريس لحمة أو ريس سداء مع ريس لحمة ومع أيضاً ريس مركب، بالإضافة إلى ذلك فهناك أقمشة مزدوجة التركيب من طبقتين أو أكثر يكون فيه وجه القماش مختلفاً عن ظهره في التركيب النسجي أو اللون أو الخيوط، كما توجد المنسوجات الوبرية مثل الفوط أو القطيفة أو السجاد (عابدين، 2008).

## ثانياً: الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة

تتعرض أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه للبلل والتمزق بسبب تعرضها أثناء التدريبات والمنافسات للكثير من الضغوط والاجهادات عند ارتدائها نتيجة لطبيعة رياضة الكاراتيه وما فيها من حركات قتالية هجومية ودفاعية، وتتعرض للتآكل المستمر والمتكرر عندما تحتك الأقمشة ببعضها ببعض أو بالأسطح المختلفة كسطح الأرضية عندما يتم رمي اللاعب عليها، وأثناء تنظيفها وغسلها، فلا بد أن تتميز بالمتانة والقوة ولا تتمزق أو تبتلي بفعل الاحتكاك أو الاجهادات المختلفة، وأكثر ما تتعرض له أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه هي إجهاد الشد، فهناك ملابس تفقد كفاءتها دون أن يحدث بها تآكل أو ثقب في أنسجتها ولكن نتيجة لصغر حجمها بعد الانكماش مثلاً، أو تلف صبغتها بالشمس.

إذا قام الإنسان بمجهود عضلي أو رياضي في ظروف مناخية حارة فإن معدل الإفراز العرقي يزداد فيغطي كل سطح الجلد في صورة سائلة وليست غازية كما يحدث في الظروف المناخية المعتدلة، وعند أداء نشاط رياضي في الظروف المناخية شديدة الحرارة تتضاعف الحرارة المتولدة داخل الجسم 20 ضعفاً ويجب أن يتخلص الجسم من الحرارة الزائدة وإلا أدى ذلك إلى إصابة الإنسان بالإجهاد الحراري ثم الإجهاد الفسيولوجي شديد الخطورة بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية عن 43°م فيجب أن تتوفر في أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه القدرة على امتصاص العرق من الجسم وتبخيره وأيضاً القدرة على نفاذية الهواء من وإلى الجسم، وأن تتمتع بالمرونة لتوفر للاعبين حرية الحركة وأن لا تعيقهم أثناء ممارستهم لرياضة الكاراتيه (عبد الحميد؛ ومحمد، 2016)، (Randy, 2017).

تعد الخواص الوظيفية من أهم العوامل التي تحدد كفاءة الأداء، وعند إنتاج الأقمشة يجب معرفة الخواص والمميزات التي يلزم توافرها بحيث تحقق الأداء الأمثل ومن أهم الخواص الوظيفية التي يجب أن تتوفر في أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه ما يلي:

أ- الوزن والسبك وتتمثل في: وزن المتر المربع- السبك.

ب- المتانة وتتمثل في: قوة الشد والاستطالة- مقاومة التمزق- مقاومة التآكل بالاحتكاك- مقاومة التويير للاحتكاك.

ج- الراحة وتتمثل في: نفاذية الهواء- امتصاص الرطوبة- العزل الحراري- المرونة والرجوعية.

د- الجاذبية الجمالية وتتمثل في: الصلابة- مقاومة التجعد- ثبات الأبعاد.

هـ- المحافظة وتتمثل في: ثبات اللون للغسيل- ثبات اللون للاحتكاك- ثبات اللون للضوء- ثبات اللون للعرق (Randy, 2017)، (Steven, and Praburaj, 2017).

### الخطوات الإجرائية للتجارب العملية والاختبارات المعملية:

- إنتاج أقمشة منسوجة لملابس رياضة الكاراتيه.
- قياس الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنتجة طبقاً للمواصفات القياسية لاختبارات المنسوجات.

### أولاً: إنتاج أقمشة منسوجة لملابس رياضة الكاراتيه:

تم إنتاج خمس عينات بوحدة النسيج بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان باستخدام (ماكينة إيتيما 9500) والموضحة في الصورة رقم (1)، كما يوضح جدول (1) مواصفة الماكينة.

#### ثوابت الدراسة:

١. نمرة السداء 50/2 (الترقيم الإنجليزي).
٢. خامة السداء (100% قطن).
٣. عدد خيوط السداء (36 خيط سداء/ سم).
٤. معامل تغطية السداء (18,29).
٥. نمرة اللحمة 30/1 (الترقيم الإنجليزي).
٦. حامة اللحمة (100% خيزران).
٧. عدد خيوط اللحمة (32 لحمة/ سم).
٨. معامل تغطية اللحمة (14.84).

#### متغيرات الدراسة:

التركيب النسجي: حيث تم استخدام خمسة تراكيب نسجية مختلفة موضحة في الشكل (1)، (2)، (3)، (4)، (5):

١. سادة 2/1 ممتد من السداء.
  ٢. سادة 2/2 ممتد من الاتجاهين.
  ٣. مبرد 1/3.
  ٤. قطع الألماس مبني على أساس 4/4 مبرد.
  ٥. خلايا النحل (الهانيكوم) مبني على أساس 1/4 مبرد.
- يوضح جدول (٢) المواصفة المستخدمة في إنتاج عينات الدراسة.

جدول (١) مواصفة ماكينة النسيج المستخدمة في إنتاج عينات الدراسة


نوع ماكينة النسيج:	إيتيما ٩٥٠٠ ITEMA	وسيلة مرور خيط اللحمة:	باستخدام الشرائط المرنة (راببير)
بلد وسنة الصنع:	إيطاليا ٢٠١٤ م	جهاز السيلكتور (إختيار اللحمة):	ذو ٨ أصابع
عرض الماكينة:	١٩٠ سم	نوع جهاز الدوبى الإلكتروني:	ستوبلي STUBLE
سرعة الماكينة:	٣٠٠ لحمة/ دقيقة	قوة الدوبى الإلكتروني:	٢٠ دراة



شكل (٢) التركيب النسجي سادة ٢/٢ ممتد من الاتجاهين




شكل (١) التركيب النسجي سادة ١/٢ ممتد من السداء



شكل (٥) التركيب النسجي خلايا النحل (الهانيكوم)



شكل (٣) التركيب النسجي ميرد ٣/١



شكل (٤) التركيب النسجي قطع الألماس

جدول (٢) المواصفة المستخدمة في إنتاج عينات الدراسة

معامل تغطية النسيج	معامل تغطية		عدد الخيوط/سم (على النول)		نمرة الخيط (الترقيم الإنجليزي)		نوع الخيط		عرض القماش على النول	التركيب النسجي	رقم العينة
	الحممة	السداء	الحممة	السداء	الحممة	السداء	الحممة	السداء			
٣٣,١٣									١٦٠ سم	سادة ١/٢ ممتد من السداء	١
١٤,٨٤					30/1	50/2	100% خيزران	100 % قطن		سادة ٢/٢ ممتد من الاتجاهين	٢
١٨,٢٩			٣٢ لحممة/سم	٣٦ خيط سداء/سم						ميرد ٣/١	٣
										قطع الألماس	٤
										خلايا النحل	٥

وفيما يلي عرض لماكينة (إيتيما ٩٥٠٠) أثناء إنتاج عينات الدراسة، وصور ميكروسكوبية لعينات الدراسة التي تم إنتاجها:



شكل (6) ماكينة (إيتيما ٩٥٠٠) أثناء إنتاج عينات الدراسة



شكل (9) صورة ميكروسكوبية للعيينة رقم (٣) المنتجة باستخدام التركيب النسجي مبرد 1/3



شكل (8) صورة ميكروسكوبية للعيينة رقم (٢) المنتجة باستخدام التركيب النسجي سادة ٢/٢ ممتد من الاتجاهين



شكل (7) صورة ميكروسكوبية للعيينة رقم (١) المنتجة باستخدام التركيب النسجي سادة 2/1 ممتد من السداء



شكل (11) صورة ميكروسكوبية للعيينة رقم (٥) المنتجة باستخدام التركيب النسجي خلايا النحل



شكل (10) صورة ميكروسكوبية للعيينة رقم (٤) المنتجة باستخدام التركيب النسجي قطع الألماس

### ثانياً: قياس الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضية الكاراتيه المنتجة محل الدراسة طبقاً للمواصفات القياسية لاختبارات المنسوجات

تم قياس بعض الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضية الكاراتيه المنتجة (وزن المت المربع، السمك، قوة الشد في اتجاه السداء، الاستطالة في اتجاه السداء، قوة الشد في اتجاه اللحمة، الاستطالة في اتجاه اللحمة، مقاومة التآكل بالاحتكاك، نفاذية الهواء، امتصاص الرطوبة، زمن امتصاص الرطوبة، العزل الحراري، مقاومة البكتيريا) طبقاً للمواصفات القياسية الأمريكية (ASTM - AATCC) والمواصفات القياسية الدولية (ISO)، كما تم إجراء الاختبارات في المعهد القومي للقياس والمعايرة بجمهورية مصر العربية، مع مراعاة أن الاختبارات أجريت في الجو القياسي (درجة الحرارة  $20 \pm$  م<sup>٢</sup>، ونسبة الرطوبة  $65 \pm$  %) فيما عدا اختبار مقاومة البكتيريا تم في حضانة  $37 \pm$  م<sup>٢</sup> لمدة ٢٤ ساعة، واختبار امتصاص الرطوبة فقد تم تجفيف العينات لمدة ٦ ساعات عند درجة حرارة  $100 \pm$  م<sup>٢</sup>، ثم تكيف العينات لمدة ٢٤ ساعة في الجو القياسي (درجة الحرارة  $20 \pm$  م<sup>٢</sup>، ونسبة الرطوبة  $65 \pm$  %).


جدول (3) المواصفات القياسية لاختبارات المنسوجات

المواصفة القياسية	اختبارات المنسوجات
ASTM D3776/ D3776M-09a Standard Test Methods for Mass Per Unit Area weight of Fabric-١٩٩٦	وزن المتر المربع
ASTM D1777- Standard Test Method for Thickness of Textile Material- 2019	قياس السمك
ASTM D5035 - 06 - e1 Standard Test Method for Breaking Force and Elongation of Textile Fabrics "Strip Method"- 2008	قوة الشد والاستطالة في اتجاه السداء واللحمة
ASTM D3884 - Standard Guide for Abrasion Resistance of Textile Fabrics- 2017	مقاومة التآكل بالاحتكاك
ASTM D 737 – Standard Test Method for Air Permeability of Textile Fabrics- 2018	نفاذية الهواء

ISO 20158-Textile Determination of Water Absorption Time and Water Absorption Capacity of Fabrics- 2018	المواصفة القياسية الدولية	امتصاص الرطوبة
ISO 20158 - Textile Determination of Water Absorption Time and Water Absorption Capacity of Fabrics- 2018	المواصفة القياسية الدولية	زمن امتصاص الرطوبة
ISO 11092 - Textiles - Physiological- Measurement of Thermal and Water- vapour Resistance Under Steady-State Conditions "Sweating Guarded- Hotplate Test" 2014	المواصفة القياسية الدولية	العزل الحراري
AATCC 100 – Antimicrobial Test Method for Textile 'E. coli'- 2017	المواصفة القياسية الأمريكية	مقاومة بكتيريا الإشريكية القولونية
AATCC 100 – Antimicrobial Test Method for Textile "Staphylococcus Aureus"- 2017	المواصفة القياسية الأمريكية	مقاومة بكتيريا استافيلوكوكس أورس

### تحليل نتائج البحث وتفسيرها

تأثير (التركيب النسجي) على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة:  
- تأثير (التركيب النسجي) على وزن المتر المربع:



شكل (12) رسم بياني لتأثير (التركيب النسجي) على وزن المتر المربع

جدول (4) المتوسط الحسابي لنتائج وزن المتر المربع (الجرام) والانحراف المعياري وترتيب العينات

رقم العينة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	ترتيب العينة
١	0.702	131.933	١
٢	0.551	142.567	٢
٣	0.513	148.067	٣
٤	1.015	144.600	٤
٥	1.127	151.600	٥


تشير نتائج وزن المتر المربع الموضحة في الجدول (4) إلى تأثير وزن المتر المربع بالتركيب النسجي حيث نجد أن العينة رقم (١) حققت أفضل النتائج 131.933 جرام ومن وجهة نظر الدراسة يرجع ذلك إلى التركيب النسجي المستخدم سادة ١/٢ ممتد من السداء فتعتبر الأقمشة التي يستخدم في إنتاجها التركيب النسجي السادة أخف الأقمشة وزناً إذا ما قورنت بالأقمشة ذات تراكيب نسجية مختلفة في حال توحيد عوامل التركيب البنائي النسجي الأخرى، وحققت العينة رقم (٥) أسوأ النتائج 151.600 جرام ويرجع ذلك إلى تشييفة التركيب النسجي المستخدم خلايا النحل فهو يحتوي على أعلى تشييفة لخيوط السداء واللحمة والتي تعمل على زيادة قبول اللحامات أثناء النسيج مقارنة بالتركيب النسجية الأخرى، ويوضح الجدول (4) ترتيب العينات حسب الأفضلية حيث أن خاصية وزن المتر المربع في هذه الدراسة تعتبر خاصية سلبية بمعنى أن أقل النتائج هي الأفضل، وكانت الأفضلية للعينة رقم (١) على أساس أن أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه يجب أن تتميز بأوزان خفيفة لتتناسب مع سرعة حركات اللاعبين ولا تعيق حركاتهم فالأقمشة الخفيفة الوزن توفر حرية الحركة بينما الأقمشة ثقيلة الوزن تعوق الحركة نوعاً ما كما أنها تحتفظ بالحرارة وهذا يتفق مع دراسة راندي (Randy, 2017).

جدول (5) تحليل التباين الأحادي لتأثير (التركيب النسجي) على وزن المتر المربع

الخواص الوظيفية	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	قيمة الدلالة	النتيجة
وزن المتر المربع	بين المجموعات	666.037	٤	166.509	247.678	٠,٠٠٠	توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq ٠,٠١$
	داخل المجموعات	6.720	١٠	0.672			
	الكل	672.757	١٤				

يوضح الجدول (5) تحليل التباين الأحادي لتأثير التركيب النسجي على وزن المتر المربع، وتوصلت النتائج إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات رقم (١، ٢، ٣، ٤، ٥) عند مستوى الدلالة  $\geq 0.01$ ، حيث جاءت قيمة ف 247.678 بقيمة دلالة أقل من 0.001.

- تأثير (التركيب النسجي) على السمك:



شكل (13) رسم بياني لتأثير (التركيب النسجي) على السمك

جدول (6) المتوسط الحسابي لنتائج السمك (المليمتر) والانحراف المعياري وترتيب العينات

رقم العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	ترتيب العينة
1	0.392	0.016	3
2	0.358	0.008	1
3	0.372	0.008	2
4	0.464	0.011	4
5	0.796	0.021	5


يوضح الجدول (6) نتائج السمك فقد حققت العينة رقم (٢) أفضل النتائج 0.358 ملمتر وتري الدراسة أن ذلك بسبب انخفاض البروز على السطح للتركيب النسجي سادة ٢/٢ ممتد من الاتجاهين مقارنةً بالتركيب النسجية الأخرى محل الدراسة، كما حققت العينة رقم (٥) أسوأ النتائج 0.796 ملمتر ويرجع ذلك إلى التركيب النسجي خلايا النحل فهو يتميز بالارتفاعات والانخفاضات مما يزيد من السمك، ومن خلال الدراسات السابقة نجد أن خاصية سمك الأقمشة تؤثر على خاصية الراحة حيث تظهر أهمية السمك في التأثير على قدرة الأقمشة على العزل الحراري فالسمك يتناسب طرديًا مع العزل الحراري، وفي أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه من الأفضل أن تتميز بسمك قليل حتى لا تزيد من خاصية العزل الحراري فأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه يفضل أن تمتلك عزل حراري منخفض لكي تساعد على سرعة نقل الحرارة المتولدة من جسم الإنسان أثناء أداء الأنشطة الرياضية، ويوضح الجدول (6) ترتيب العينات حسب الأفضلية حيث أن خاصية السمك في هذه الدراسة تعتبر خاصية سلبية بمعنى أن أقل النتائج هي الأفضل.

جدول (7) تحليل التباين الأحادي لتأثير (التركيب النسجي) على السمك

الخواص الوظيفية	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	قيمة الدلالة	النتيجة
السمك	بين المجموعات	0.672	٤	0.168	865.588	0.000	توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq 0.01$
	داخل المجموعات	0.004	٢٠	0.0000			
	الكلية	0.676	٢٤				

يوضح الجدول (7) تحليل التباين الأحادي لتأثير التركيب النسجي على السمك، وتوصلت النتائج إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات رقم (١، ٢، ٣، ٤، ٥) عند مستوى الدلالة  $\geq 0.01$ ، حيث جاءت قيمة ف 865.588 بقيمة دلالة أقل من 0.001.

- تأثير (التركيب النسجي) على قوة الشد في اتجاه السداء:



شكل (14) رسم بياني لتأثير (التركيب النسجي) على قوة الشد في اتجاه السداء

جدول (8) المتوسط الحسابي لنتائج قوة الشد في اتجاه السداء (نيوتن) والانحراف المعياري وترتيب العينات

رقم العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	ترتيب العينة
١	559.533	16.113	٣
٢	560.667	2.887	٢
٣	581	13.892	١
٤	519.533	10.206	٥
٥	539.333	24.440	٤

جدول (٧) تحليل التباين الأحادي لتأثير (التركيب النسجي) على قوة الشد في اتجاه السداء

الخواص الوظيفية	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	قيمة الدلالة	النتيجة
-----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------	--------------	---------


يوضح الجدول (8) نتائج قوة الشد في اتجاه السداء فقد حققت العينة رقم (٣) أفضل النتائج لقوة الشد في اتجاه السداء ٥٨١ نيوتن ويمكن أن يكون ذلك بسبب توزيع التقاطعات بالتركيب النسجي مبرد 1/3 وذلك مقارنةً بالتركيب النسجية الأخرى محل الدراسة، وقد حققت العينة رقم (٤) أسوأ النتائج ٥١٩,٥٣٣ نيوتن، ومن وجهة نظر الدراسة يرجع ذلك إلى قلة عدد التقاطعات وزيادة طول التشييفات في التركيب النسجي قطع الألماس وهذا قلل من قوة الشد في اتجاه السداء، وهذا يتفق مع دراسة (الصيد، وآخرون، ٢٠١٧)، ويوضح الجدول (8) ترتيب العينات حسب الأفضلية حيث أن خاصية قوة الشد في اتجاه السداء لهذه الدراسة تعتبر خاصة إيجابية بمعنى أن أعلى النتائج هي الأفضل.

جدول (9) تحليل التباين الأحادي لتأثير (التركيب النسجي) على قوة الشد في اتجاه السداء

الخواص الوظيفية	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	قيمة الدلالة	النتيجة
قوة الشد في اتجاه السداء	بين المجموعات	6562.171	٤	1640.543	7.056	0.006	توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq 0.01$
	داخل المجموعات	2324.887	١٠	232.489			
	الكلية	8887.057	١٤				

يوضح الجدول (9) تحليل التباين الأحادي لتأثير التركيب النسجي على قوة الشد في اتجاه السداء، وتوصلت النتائج إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات رقم (١، ٢، ٣، ٤، ٥) عند مستوى الدلالة  $\geq 0.01$ ، حيث جاءت قيمة ف 7.056 بقيمة دلالة 0.006.

- تأثير (التركيب النسجي) على الاستطالة في اتجاه السداء:



شكل (15) رسم بياني لتأثير (التركيب النسجي) على الاستطالة في اتجاه السداء

جدول (10) المتوسط الحسابي لنتائج الاستطالة في اتجاه السداء (النسبة المئوية) والانحراف المعياري وترتيب العينات

رقم العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	ترتيب العينة
١	15.967	1.668	١
٢	9.400	0.312	٤
٣	11.920	0.381	٣
٤	8.640	0.260	٥
٥	12.753	0.945	٢


يوضح الجدول (10) نتائج الاستطالة في اتجاه السداء فقد حققت العينة رقم (١) أفضل النتائج للاستطالة في اتجاه السداء بنسبة 15.967% ويرجع تأثير ذلك إلى التركيب النسجي سداة 1/2 ممتد من السداء مقارنةً بالتركيب النسجية الأخرى محل الدراسة، وترجع الأسباب إلى سبب ذلك قد يرجع إلى زيادة قيمة عدد التقاطعات بالتركيب النسجي مما يزيد من تشريب خيوط السداء وبالتالي زيادة الاستطالة في اتجاه السداء، وهذا يتفق مع دراسة (الصيد، وآخرون، ٢٠١٧)، وقد حققت العينة رقم (٤) أسوأ النتائج للاستطالة في اتجاه السداء بنسبة 8.640% ويمكن أن يكون السبب في ذلك إلى قلة عدد التقاطعات في التركيب النسجي قطع الألماس وانخفاض التشريب بخيوط السداء مما يقلل من نسبة الاستطالة في اتجاه السداء، وهذا يتفق مع دراسة (خليفة، وآخرون، ٢٠٠٧)، ويوضح الجدول (10) ترتيب العينات حسب الأفضلية حيث أن خاصية الاستطالة في اتجاه السداء لهذه الدراسة تعتبر خاصة إيجابية بمعنى أن أعلى النتائج هي الأفضل.

جدول (11) تحليل التباين الأحادي لتأثير (التركيب النسجي) على الاستطالة في اتجاه السداء

الخواص الوظيفية	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	قيمة الدلالة	النتيجة
الاستطالة في اتجاه السداء	بين المجموعات	102.028	4	25.507	32.018	0.000	توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq 0.01$
	داخل المجموعات	7.967	10	0.797			
	الكلية	109.995	14				

يوضح الجدول (11) تحليل التباين الأحادي لتأثير التركيب النسجي على الاستطالة في اتجاه السداء، وتوصلت النتائج إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات رقم (١، ٢، ٣، ٤، ٥) عند مستوى الدلالة  $\geq 0,01$ ، حيث جاءت قيمة ف 32.018 بقيمة دلالة أقل من 0.001.

**- تأثير (التركيب النسجي) على قوة الشد في اتجاه اللحم:**



جدول (12) المتوسط الحسابي لنتائج قوة الشد في اتجاه اللحم (نيوتن) والانحراف المعياري وترتيب العينات

رقم العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	ترتيب العينة
١	420.333	12.086	٥
٢	473.333	5.132	٣
٣	511.667	3.512	٢
٤	465.333	10.751	٤
٥	516.333	3.055	١

شكل (16) رسم بياني لتأثير (التركيب النسجي) على قوة الشد في اتجاه اللحم

**يوضح الجدول (12) نتائج قوة الشد في اتجاه اللحم**


فقد حققت العينة رقم (٥) أفضل النتائج ٥١٦,٣٣٣ نيوتن ويرجع ذلك إلى تأثير التركيب النسجي خلايا النحل مقارنةً بالتركيب النسجية الأخرى محل الدراسة، وقد يكون سبب ذلك من وجهة نظر الدراسة أن التركيب النسجي خلايا النحل يتميز باختلاف عدد التقاطعات التي تصنعها خلايا النحل، مما أدى إلى زيادة حرية حركة الخيوط داخل النسيج، وزيادة الاستطالة في اتجاه اللحم الموضحة بالجدول (14) فقد حققت أفضل النتائج، وبالتالي أسهم ذلك في زيادة قوة الشد في اتجاه اللحم، أما العينة رقم (١) باستخدام التركيب النسجي سادة 2/1 ممتد من السداء حققت أسوأ النتائج ٤٢٠,٣٣٣ نيوتن في اتجاه اللحم من وجهة نظر الدراسة إلى عدم وجود حرية لحركة الخيوط داخل التركيب النسجي سادة 2/1 ممتد من السداء، مما أدى إلى انخفاض نسبة الاستطالة في اتجاه اللحم الموضحة بالجدول (14) وبالتالي أسهم ذلك في انخفاض قوة الشد في اتجاه اللحم، ويوضح الجدول (13) ترتيب العينات حسب الأفضلية حيث أن خاصية قوة الشد في اتجاه اللحم لهذه الدراسة تعتبر خاصة إيجابية بمعنى أن أعلى النتائج هي الأفضل.

جدول (13) تحليل التباين الأحادي لتأثير (التركيب النسجي) على قوة الشد في اتجاه اللحم

الخواص الوظيفية	مصدر التباين	مجموع المربعات الحرة	متوسط المربعات	قيمة ف	قيمة الدلالة	النتيجة
قوة الشد في اتجاه اللحم	بين المجموعات	18326.267	4	73.976	0.000	توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq 0,01$
	داخل المجموعات	619.333	10	61.933		
	الكل	18945.600	14			

يوضح الجدول (13) تحليل التباين الأحادي لتأثير التركيب النسجي على قوة الشد في اتجاه اللحم وتوصلت النتائج إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات رقم (١، ٢، ٣، ٤، ٥) عند مستوى الدلالة  $\geq 0,01$ ، حيث جاءت قيمة ف 73.976 بقيمة دلالة أقل من 0.001.

**- تأثير (التركيب النسجي) على الاستطالة في اتجاه اللحم:**



جدول (14) المتوسط الحسابي لنتائج الاستطالة في اتجاه اللحم (النسبة المئوية) والانحراف المعياري وترتيب العينات

رقم العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	ترتيب العينة
١	16.753	0.254	٥
٢	18.220	0.719	٣
٣	18.633	1.209	٢
٤	17.133	1.210	٤
٥	20.327	0.075	١

شكل (17) رسم بياني لتأثير (التركيب النسجي) على الاستطالة في اتجاه اللحم

جدول (٧) تحليل التباين الأحادي لتأثير (التركيب النسجي) على قوة الشد في اتجاه السداء

الخواص الوظيفية	مصدر التباين	مجموع المربعات الحرة	متوسط المربعات	قيمة ف	قيمة الدلالة	النتيجة
قوة الشد في اتجاه السداء	بين المجموعات	٦٥٦٢,١٧١	٤	٠,٥٤٣	٠,٠٠٦٧	توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq 0,01$
	داخل المجموعات	١٦٤٠,٥٤٣	١٦	١٠٢,٥٣٤		
	الكل	٨٢٠٢,٧١٤	٢٠			




وللبلى أثناء التدريبات والمنافسات بسبب تعرضها للتآكل المستمر عندما تحتك الأقمشة ببعضها البعض أو بالأسطح المختلفة كسطح الأرضية عندما يتم رمي اللاعب عليها وأثناء تنظيفها وغسلها.

جدول (17) تحليل التباين الأحادي لتأثير (التركيب النسجي) على مقاومة التآكل بالاحتكاك

الخواص الوظيفية	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	قيمة الدلالة	النتيجة
مقاومة التآكل بالاحتكاك	بين المجموعات	14331.067	4	3582.767	287.388	0.000	توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq 0.01$
	داخل المجموعات	124.667	10	12.467			
	الكل	14455.733	14				

يوضح الجدول (17) تحليل التباين الأحادي لتأثير التركيب النسجي على مقاومة التآكل بالاحتكاك، وتوصلت النتائج إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات رقم (١، ٢، ٣، ٤، ٥) عند مستوى الدلالة  $\geq 0.01$ ، حيث جاءت قيمة ف 287.388 بقيمة دلالة أقل من 0.001.

- تأثير (التركيب النسجي) على نفاذية الهواء:



شكل (19) رسم بياني لتأثير (التركيب النسجي) على نفاذية الهواء

جدول (18) المتوسط الحسابي لنتائج نفاذية الهواء (سم<sup>٣</sup>/سم<sup>٢</sup>/الثانية) والانحراف المعياري وترتيب العينات

رقم العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	ترتيب العينة
١	80.640	0.673	٢
٢	50.508	0.540	٤
٣	40.940	0.829	٥
٤	79.200	3.768	٣
٥	93.920	0.978	١


يوضح الجدول (18) نتائج نفاذية الهواء فقد حققت العينة رقم (٥) أفضل النتائج ٩٣,٩٢٠ سم<sup>٣</sup>/سم<sup>٢</sup>/الثانية ويرجع ذلك إلى التركيب النسجي المستخدم خلايا النحل، وترى الدراسة أن طول التشييفة وقلة التقاطعات بالتركيب النسجي خلايا النحل يؤدي إلى زيادة حجم المسام التي يتخللها تدفق الهواء، وهذا يتفق مع نتائج دراسة (أحمد، ٢٠١٨)، حيث ترى الدراسة أن تباعد المسافات بين الخيوط أي درجة مساميته والتركيب النسجي له تأثير كبير على نفاذية الهواء مما يؤدي إلى زيادة حجم المسام التي يمر من خلالها الهواء، وبالتالي السماح للهواء للمرور والتخلل بين الشعيرات وهذا يؤدي إلى الجفاف السريع وبالتالي الشعور بالراحة أثناء ارتداء ملابس رياضة الكاراتيه، وقد حقق التركيب النسجي مبرد 1/3 عينة رقم (٣) أسوأ النتائج ٤٠,٩٤٠ سم<sup>٣</sup>/سم<sup>٢</sup>/الثانية وقد يرجع ذلك إلى طريقة توزيع التقاطعات في التركيب النسجي مبرد 1/3، ويوضح الجدول (18) ترتيب العينات حسب الأفضلية حيث أن خاصية مقاومة التآكل بالاحتكاك لهذه الدراسة تعتبر خاصية إيجابية بمعنى أن أعلى النتائج هي الأفضل.

جدول (19) تحليل التباين الأحادي لتأثير (التركيب النسجي) على نفاذية الهواء

الخواص الوظيفية	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	قيمة الدلالة	النتيجة
نفاذية الهواء	بين المجموعات	9949.225	4	2487.306	749.897	0.000	توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq 0.01$
	داخل المجموعات	66.337	10	3.317			
	الكل	10015.652	14				

يوضح الجدول (19) تحليل التباين الأحادي لتأثير التركيب النسجي على نفاذية الهواء، وتوصلت النتائج إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات رقم (١، ٢، ٣، ٤، ٥) عند مستوى الدلالة  $\geq 0.01$ ، حيث جاءت قيمة ف ٧٤٩,٨٩٧ بقيمة دلالة أقل من 0.001.

- تأثير (التركيب النسجي) على امتصاص الرطوبة:



شكل (20) رسم بياني لتأثير (التركيب النسجي) على امتصاص الرطوبة

جدول (20) المتوسط الحسابي لنتائج امتصاص الرطوبة (النسبة المئوية) والانحراف المعياري وترتيب العينات

رقم العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	ترتيب العينة
١	6.621	1.148	٥
٢	7.343	2.463	٣
٣	8.166	1.863	١
٤	7.432	5.782	٢
٥	6.936	0.662	٤


يوضح الجدول (20) نتائج امتصاص الرطوبة فقد حققت العينة رقم (٣) المنتجة باستخدام التركيب النسجي ميرد 1/3 أفضل النتائج بنسبة 8.166%، أما العينة رقم (١) المنتجة باستخدام التركيب النسجي سادة 2/1 ممتد من السداء حققت أسوأ النتائج بنسبة 6.621%، ويوضح الجدول (20) ترتيب العينات حسب الأفضلية حيث إن خاصية مقاومة امتصاص الرطوبة لهذه الدراسة تعتبر خاصية إيجابية بمعنى أن أعلى النتائج هي الأفضل.

جدول (21) تحليل التباين الأحادي لتأثير (التركيب النسجي) على امتصاص الرطوبة

الخواص الوظيفية	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	قيمة الدلالة	النتيجة
امتصاص الرطوبة	بين المجموعات	4.088	4	1.022	0.114	0.975	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq 0.05$
	داخل المجموعات	89.454	10	8.945			
	الكل	93.542	14				

يوضح الجدول (21) تحليل التباين الأحادي لتأثير التركيب النسجي على امتصاص الرطوبة، وتوصلت النتائج إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات رقم (١، ٢، ٣، ٤، ٥) عند مستوى الدلالة  $\geq 0.05$ ، حيث جاءت قيمة ف 0.114 بقيمة دلالة 0.975.

- تأثير (التركيب النسجي) على زمن امتصاص الرطوبة:



شكل (21) رسم بياني لتأثير (التركيب النسجي) على زمن امتصاص الرطوبة

جدول (22) المتوسط الحسابي لنتائج زمن امتصاص الرطوبة (النسبة المئوية) والانحراف المعياري وترتيب العينات

رقم العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	ترتيب العينة
١	2	0	٢
٢	2	0	٢
٣	1	0	١
٤	3	0	٣
٥	2	0	٢


يوضح الجدول (22) نتائج زمن امتصاص الرطوبة فقد حققت العينة رقم (٣) المنتجة باستخدام التركيب النسجي ميرد 1/3 أفضل النتائج ثانية واحدة، وقد حققت العينة رقم (٤) المنتجة باستخدام التركيب النسجي قطع الألماس ثلاث ثواني، ويوضح الجدول (22) ترتيب العينات حسب الأفضلية حيث إن خاصية زمن امتصاص الرطوبة في هذه الدراسة تعتبر خاصية سلبية بمعنى أن أقل النتائج هي الأفضل.

جدول (23) تحليل التباين الأحادي لتأثير (التركيب النسجي) على زمن امتصاص الرطوبة

الخواص الوظيفية	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	قيمة الدلالة	النتيجة
زمن امتصاص الرطوبة	بين المجموعات	6	4	1.5	1.875	0.191	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq 0.05$
	داخل المجموعات	8	10	0.8			
	الكلية	14	14				

يوضح الجدول (23) تحليل التباين الأحادي لتأثير التركيب النسجي على زمن امتصاص الرطوبة، وتوصلت النتائج إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات رقم (١، ٢، ٣، ٤، ٥) عند مستوى الدلالة  $\geq 0.05$ ، حيث جاءت قيمة ف ١,٨٧٥ بقيمة دلالة ٠,١٩١، تلاحظ الدراسة بالرغم من اختلاف النتائج في نسبة امتصاص الرطوبة وزمنها إلا أن الفرق بينهم ضئيل وهذا يؤكد على أنه ليس هناك تأثير كبير للتركيب النسجي على خواص امتصاص الرطوبة وزمنها.

### - تأثير (التركيب النسجي) على العزل الحراري:



شكل (22) رسم بياني لتأثير (التركيب النسجي) على العزل الحراري

جدول (24) المتوسط الحسابي لنتائج العزل الحراري (م. ٢م. كلفن/ وات) والانحراف المعياري وترتيب العينات

رقم العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	ترتيب العينة
١	4.100	0.100	١
٢	5.767	0.208	٢
٣	4.733	0.115	٣
٤	4.433	0.058	٤
٥	9.267	0.603	٥

يوضح الجدول (24) نتائج العزل الحراري فقد حققت العينة رقم (١) المنتجة باستخدام التركيب النسجي سادة 2/1 ممتد من السداء أفضل النتائج ٤,١٠٠ م. ٢م. كلفن/ وات، أما العينة رقم (٥) المنتجة باستخدام التركيب النسجي خلايا النحل حققت أسوأ النتائج ٩,٢٦٧ م. ٢م. كلفن/ وات، ومن خلال الدراسات السابقة اتضح أن العزل الحراري يتأثر بوزن وسمك القماش فكلما زاد وزن القماش وسمكه كلما زادت كمية الهواء المنحصرة بين الألياف وبالتالي يزيد العزل الحراري للقماش، ومن وجهة نظر الدراسة قد يكون سبب تحقيق العينة رقم (١) عزل حراري منخفض إلى استخدام التركيب النسجي سادة 2/1 ممتد من السداء حيث يحتوي على تقاطعات أكثر مقارنةً بالتركيب النسجية الأخرى محل الدراسة مما يؤدي إلى انخفاض سمك العينة، كما أن العينة رقم (٥) تعد أكثر العينات وزناً وسمكاً وبالتالي حققت عزل حراري مرتفع، وهذا يتفق مع دراسة (أحمد، ٢٠١٨) فذكرت أن هناك علاقة طردية بين الوزن والسمك والعزل الحراري فكلما قل الوزن والسمك قل العزل الحراري، وهذه النتائج تتوافق مع متطلبات أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه فكلما زاد النشاط الرياضي أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وبالتالي زيادة التعرق وهذا يتطلب ملابس ذات عزل حراري منخفض للتخلص من كمية التعرق للشعور بالراحة أثناء ممارسة النشاط الرياضي، ويوضح الجدول (24) ترتيب العينات حسب الأفضلية حيث أن خاصية العزل الحراري في هذه الدراسة تعتبر خاصية سلبية بمعنى أن أقل النتائج هي الأفضل.


جدول (25) تحليل التباين الأحادي لتأثير (التركيب النسجي) على العزل الحراري

الخواص الوظيفية	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	قيمة الدلالة	النتيجة
العزل الحراري	بين المجموعات	53.449	4	13.362	154.181	0.000	توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq 0.01$
	داخل المجموعات	0.867	10	0.087			
	الكلية	54.316	14				

يوضح الجدول (25) تحليل التباين الأحادي لتأثير التركيب النسجي على العزل الحراري، وتوصلت النتائج إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات رقم (١، ٢، ٣، ٤، ٥) عند مستوى الدلالة  $\geq 0.01$ ، حيث جاءت قيمة ف ١٥٤,١٨١ بقيمة دلالة أقل من 0.001. تأثير (التركيب النسجي) على مقاومة البكتيريا:

جدول (26) نتائج اختبارات مقاومة البكتيريا

رقم العينة	الخواص الوظيفية	النتيجة	الخواص الوظيفية	النتيجة
١	مقاومة بكتيريا الإشريكية القولونية (Escherichia coli)	لا توجد مقاومة	مقاومة بكتيريا استافلوكوكس أورس (Staphylococcus)	لا توجد مقاومة
٢				
٣				
٤				
٥				



شكل (23) العينات بعد اختبار مقاومة بكتيريا الإشريكية القولونية شكل (24) العينات بعد اختبار مقاومة بكتيريا استافلوكوكس أورس

يوضح الجدول (26) والشكل (17، 18) نتائج اختبار مقاومة بكتيريا الإشريكية القولونية Escherichia coli ومقاومة بكتيريا استافلوكوكس أورس Staphylococcus Aureus وتوصلت النتائج إلى أن ليس هناك تأثير للتركيب النسجي وخامة اللحم (١٠٠٪ خيزران) على خاصية مقاومة بكتيريا الإشريكية القولونية ومقاومة بكتيريا استافلوكوكس أورس، بالرغم من أنه تم تحديد اختبار مقاومة البكتيريا بسبب ذكر العديد من الدراسات السابقة أن خامة الخيزران تتميز بمقاومة طبيعية للبكتيريا مثل دراسة شين (Chen, and Guo, 2007) ودراسة ميشري (Mishra, .et al, 2012).

فالخاصية الأكثر فائدة التي يكتسبها ألياف الخيزران من نبات الخيزران طبيعتها المضادة للبكتيريا فتحتوي على مضاد حيوي فريد من نوعه ضد البكتيريا والجراثيم المسمى بكون الخيزران Bamboo Kun وبروتين ديندروكين Dendrocin الذي لديه مقاومة فطرية ممتازة، ترتبط هذه المواد بقوة شديدة مع جزيئات سليلوز الخيزران وبالتالي يتم الاحتفاظ بها حتى بعد المعالجة الميكانيكية وبالتالي تقتل البكتيريا أو العفن الفطري التي تتواجد في الأقمشة المنتجة من ألياف الخيزران، ويوجد مبرر آخر لمقاومة البكتيريا الكامنة في الخيزران هو وجود الكلوروفيل وكلوروفيلين نحاس الصوديوم التي تؤدي وظيفة المضادات الحيوية وإزالة الروائح وتم التحقق من ذلك بواسطة جمعية فحص النسيج اليابانية. (Shailendra, .et al, 2015)


من وجهة نظر الباحثة يرجع سبب ذلك إلى طريقة إنتاج خامة الخيزران فقد يؤدي ذلك إلى فقد جزء كبير من الخصائص الطبيعية التي تتميز بها خامة الخيزران ومن أهمها خاصية مقاومة البكتيريا، وبالرغم من أن عينات أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه (محل الدراسة) أنتجت باستخدام لحمت من خامة الخيزران ولكن للأسف لم يتم ذكر طريقة إنتاجها في الوصف الخاص بها، فقد تكون أنتجت بالطريقة الكيميائية التقليدية (رايون الخيزران أو خامة فسكوز الخيزران) وليست بالطريقة الميكانيكية (خامة خيزران طبيعية نقية) أو بطريقة لايبوسيل (Lyocell) وبالتالي يمكن أن تكون خامة الخيزران قد فقدت خاصية مقاومة البكتيريا أثناء عملية الإنتاج.

**تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية لعينات أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة:**


جدول (27) تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية (النسبة المئوية) لعينات أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة

رقم العينة	وزن المتر المربع	السمك	قوة الشد في اتجاه السداء	قوة الشد في اتجاه اللحمة	الاستطالة في اتجاه السداء	الاستطالة في اتجاه اللحمة	قوة الشد في اتجاه اللحمة	مقاومة التآكل بالاحتكاك	نفاذية الهواء	امتصاص الرطوبة	العزل الحراري	مقاومة البكتيريا	معامل الجودة	الترتيب
١	١٠٠	٩١,٣٣	٩٦,٣١	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٨١,٤١	٨٢,٤٢	٥٩,٩٧	٨٥,٨٦	٨١,٠٨	٥٠,٠٠	٨٤,٤٠	٢
٢	٩٢,٥٤	١٠٠	٩٦,٥٠	٥٨,٨٧	٩١,٦٧	٨٩,٦٣	٦٨,١٥	٥٣,٧٨	٨٩,٩٢	٧١,٠٩	٥٠,٠٠	٧٨,٣٨	٥	
٣	٨٩,١٠	٩٦,٢٤	١٠٠	٧٤,٦٥	٩٩,١٠	٩١,٦٧	٧٢,٩٢	٤٣,٥٩	٩١,٠١	٨٦,٦٣	١٠٠	٨٦,٧٢	١	
٤	٩١,٢٤	٧٧,١٦	٨٩,٤٢	٥٤,١١	٩٠,١٢	٨٤,٢٩	٨٣,١٨	٨٤,٣٣	٣٣,٣٣	٩٢,٤٩	١٠٠	٧٩,١٥	٤	
٥	٨٧,٠٣	٤٤,٩٧	٩٢,٨٣	٧٩,٨٧	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٨٤,٩٤	٥٠,٠٠	٤٤,٢٤	٨٠,٣٥	٣	


تشير نتائج معامل الجودة لعينات أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه رقم (١، ٢، ٣، ٤، ٥) الموضحة في الجدول (27) والشكل (19) إلى أن العينة رقم (3) الناتجة باستخدام التركيب النسجي مبرد 1/3 حققت أفضل النتائج بمعامل جودة 86.72%، ولقد حققت العينة رقم (2) النتيجة باستخدام التركيب النسجي سادة 2/2 ممتد من الاتجاهين أسوأ النتائج بمعامل جودة 78.38%.



شكل (25) رسم بياني لتقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية لعينات أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة



شكل (26) تصميم ثلاثي الأبعاد للتركيب النسجي مبرد 1/3 الذي حقق أفضل النتائج في تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية



شكل (27) توظيف القماش المنتج بمواصفة العينة رقم (3) التي حققت أفضل النتائج لتقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية

## الخلاصة

حققت العينة رقم (١) المنتجة باستخدام التركيب النسجي سادة 2/1 ممتد من السداء أفضل النتائج في (وزن المتر المربع، الاستطالة في اتجاه السداء، العزل الحراري)، وحققت أسوأ النتائج في (قوة الشد في اتجاه اللحمية، الاستطالة في اتجاه اللحمية، مقاومة التآكل بالاحتكاك، امتصاص الرطوبة)، أما العينة رقم (٢) المنتجة باستخدام التركيب النسجي سادة ٢/٢ ممتد من الاتجاهين حققت أفضل النتائج في (السبك)، كما حققت أقل نسبة في تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية للعينات، وقد حققت العينة رقم (٣) المنتجة باستخدام التركيب النسجي مبرد 1/3 أفضل النتائج في (قوة الشد في اتجاه السداء، امتصاص الرطوبة، زمن امتصاص الرطوبة) وحققت أسوأ النتائج في (نفاذية الهواء)، وحققت أعلى نسبة في تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية للعينات، وحققت العينة رقم (٤) المنتجة باستخدام التركيب النسجي قطع الألماس أسوأ النتائج في (قوة الشد في اتجاه السداء، الاستطالة في اتجاه السداء، زمن امتصاص الرطوبة)، كما أن العينة رقم (٥) المنتجة باستخدام التركيب النسجي خلايا النحل حققت أفضل النتائج في (قوة الشد في اتجاه اللحمية، الاستطالة في اتجاه اللحمية، مقاومة التآكل بالاحتكاك، نفاذية الهواء) كما حققت أسوأ النتائج في (وزن المتر المربع، السبك، العزل الحراري)، وقد توصلت الدراسة إلى أن ليس هناك تأثير لنوع التركيب النسجي وخامة اللحمية 100% خيزران على خاصية مقاومة بكتيريا.

## التوصيات

- الاستفادة من نتائج البحث مع إجراء المزيد من الدراسات العلمية لوضع المواصفات القياسية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة.
- إجراء دراسات علمية بقياسات موضوعية وذاتية لتحقيق الكفاءة في الملابس الرياضية بوجه عام وملابس رياضة الكاراتيه بوجه خاص.
- ضرورة الربط بين مراكز البحث العلمي وأصحاب المصانع والمنتجين للأقمشة الرياضية، والاستفادة منها لتوطين صناعة أقمشة الملابس الرياضية.

## المراجع

- أولاً: المراجع العربية:
- أحمد، فريال سعيد. (٢٠١٨). دراسة خواص الأداء الوظيفي لبعض أقمشة الملابس الرياضية الحديثة، مجلة التصميم الدولية. المجلد ٨. العدد ٣. مصر.
- تامر، فاروق خليفة. (٢٠٠٧) تأثير اختلاف بعض عناصر التركيب البنائي النسجي على خواص أقمشة القمصان الصيفية مع ثبات معامل تغطية اللحامات. مجلة علوم وفنون - دراسات وبحوث. المجلد ٩. العدد ١. جامعة حلوان.
- السياد، غادة محمد، الجمل، فيروز أبو الفتوح، وعابد، هبة أحمد. (٢٠١٧). تأثير بعض عوامل التركيب البنائي لأقمشة ملابس العمال بمصانع الحلويات على بعض خواص الأداء الوظيفي لها. مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية. الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية. المجلد ٢. العدد ٨، القاهرة.
- عابدين، عليه أحمد. (٢٠٠٨). المدخل لدراسة النسيج وأسس تنفيذ الملابس. دار المسيرة للنشر والتوزيع. عمان.
- عبد الحميد، جيهان محمود، ومحمد، عواطف بهيج. (٢٠١٦). تحديد جودة خواص الأداء للملابس الرياضية أحادية وثنائية الطبقة باستخدام تركيبات بنائية جديدة. مجلة بحوث التربية النوعية. العدد ٤٢. مصر.
- نصر، ثريا سيد، برهام، زينب محمود، مصطفى، وليد شعبان، وكمال، بسمة بهاء الدين. (٢٠١١). التصميم والتطريز على أقمشة الإيتامين. عالم الكتاب. القاهرة.

ثانيًا: المراجع الأجنبية:

- Chen, H, and Guo, X. (2007). Study on anti-bacterial performance of bamboo viscose fabric. Wool Textile Journal. 8. China.
- Mishra, R, Behera, B, and Pal, P. (2012). Novelty of bamboo fabric. Journal of the Textile Institute. volume 103. issue 3. UK.
- Randy, O. (2017). Textile Fabric for Martial Arts Clothing. United States Patent Application 20170370033. USA.
- Shailendra, K, Yash, P, Dinesh, K, Manisha, T, and Santan, B. (2015). Bamboos in India. publisher ENVIS Centre on Forestry. India.
- Steven, G, and Praburaj, V. (2017). Materials and Technology for Sportswear and Performance Apparel. published by CRC Press. USA.