



Journal of Applied
Arts & Sciences



مجلة الفنون
والعلوم التطبيقية



أثر اختلاف عوامل التركيب البنائي على خاصية التوبير لأقمشة تريكو اللحمة للملابس الخارجية

The effect of different construction factors on Pilling of knitted fabrics for outer garments

د/ فيروز أبو الفتوح يونس الجمل

أستاذ متفرغ بقسم الغزل والنسيج والتريكو - كلية الفنون التطبيقية - جامعه دمياط

هبة محمد السيد محمد

المدرس المساعد بكلية الإقتصاد المنزلى - جامعة الأزهر

دعاء إبراهيم القطري

الأستاذ المساعد بقسم الملابس والنسيج
كلية الإقتصاد المنزلى - جامعة الأزهر

ملخص البحث:

يعتبر التوبير خاصية غير مرغوب فيها حيث تؤثر بشكل سيء على مظهرية الأقمشة، وينتج التوبير نتيجة الاحتكاك والذي يعتبر من الخواص الأساسية التي تؤثر على العمر الاستهلاكي لأقمشة التريكو كما تؤثر على طبيعة السطح للقماش نتيجة القوى الاحتكاكية التي تجهد الشعيرات وتعمل على تمزيقها وخاصة أقمشة التريكو ذات الجوج المنخفض لما لها من قابلية عالية للتوبير، يهدف هذا البحث للوصول إلى طريقة للحد من مستوى التوبير وذلك عن طريق إضافة خيوط الميكروفيبر مع خيوط التريكو أثناء إنتاج أقمشة التريكو حيث استخدم البحث خامتي (القطن - الفسكوز) وتم إجراء الاختبارات باختلاف الجوج (٥_٧_١٢) وتراكيب بنائية (سنجل جيرسيه - ريب - إنترلوك) حيث تم إنتاج نوعين من القماش أحدهما بدون إضافة خيوط الميكروفيبر والآخر مضافاً له خيوط الميكروفيبر، وتم إجراء اختبارات للعينات قبل إضافة خيوط الميكروفيبر وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر حيث تم إجراء اختبارات (عدد الصفوف - عدد الأعمدة - السمك - وزن المتر المربع - التوبير) وقد توصلت النتائج إلى:

- أفضل جوج للماكينة لإنتاج أقمشة مقاومة للتوبير جوج (١٢) يليه جوج (٧) يليه جوج (٥).
- أفضل تركيب بنائي لإنتاج أقمشة مقاومة للتوبير سنجل جيرسيه يليه التركيب النسجى ريب يليه التركيب سنجل الإنترلوك.
- أفضل خامة مقاومه للتوبير خامة القطن يليها خامة الفسكوز.

الكلمات المفتاحية :

التوبير - الملابس الخارجية - خيوط الميكروفيبر

مقدمة:

أقمشة التريكو من أكثر الأقمشة انتشاراً في إنتاج الملابس الخارجية نظراً لما تتميز به من المرونة وسهولة التشكيل على الجسم، وبالرغم من انتشار أقمشة التريكو في الملابس الخارجية إلا أنها تتعرض لعملية التوبير نتيجة لتعرضها لعوامل مختلفة أثناء الارتداء مثل الاحتكاك حيث يحدث في أماكن كثيرة مثل الكوعين وأماكن حمل الحقيبة والمقعدة وخاصة أقمشة التريكو ذات الجوج المنخفض لما لها من قابلية عالية للتوبير.

لذلك تناول البحث دراسة "تأثير اختلاف عوامل التركيب البنائي على خاصية التوبير لأقمشة تريكو اللحمة للملابس الخارجية".

مشكلة البحث:

- تحسين خصائص أقمشة تريكو اللحمة من خلال إضافة خيوط الميكروفيبر.
- التغلب على مشكلة التوبير بإضافة خيوط الميكروفيبر لأقمشة تريكو اللحمة.

أهداف البحث:

دراسة أثر اختلاف جوج الماكينة على خاصية التوبير لأقمشة تريكو اللحمة للملابس الخارجية.
- دراسة أثر اختلاف التركيب البنائي على خاصية التوبير لأقمشة تريكو اللحمة للملابس الخارجية.
- دراسة أثر اختلاف نوع الخامة على خاصية التوبير لأقمشة تريكو اللحمة للملابس الخارجية.

أهمية البحث:

- إمكانية زيادة العمر الاستهلاكي لملابس التريكو الخارجية.
- تحسين مظهرية ملابس التريكو الخارجية عن طريق الحد من مشكلة التوبير التى تؤثر على الشكل الخارجى للملبس.

منهج البحث:

يتبع هذا البحث المنهج: التجريبي - التحليلي.

مصطلحات البحث:**- أقمشة التريكو**

تتكون أقمشة التريكو باستخدام خيط واحد أو مجموعة من الخيوط تتداخل على هيئة حلقات تسمى عرواي وتتكون العروة الواحدة من رأس وقدمين وساقين ثم تتشابك معاً لتكون مجموعة من الغرز الأفقية والمتصلة كل منها بالأخرى والتي تشكل الاتجاه العرضي للقماش متداخلة مع مجموعة من الغرز المتسلسلة الرأسية المتعلقة كل منها بالأخرى والتي تشكل الاتجاه الطولي للقماش (فيروز أبو الفتوح-حسام الدين السيد - عاصم على -هند كارم ٢٠٢٣م).

- التوبير Pilling

عبارة عن حبيبات تتشكل على سطح القماش وتبقى على سطح المنتج مما يسئ لشكل المنتج الخارجى (٢٠١١ - Pilling Resistance).

- الملابس الخارجية Outer Wear Clothes

التعريف اللغوي: ملابس: ألبس-يلبس، إلباساً، فهو ملبس، ألبس ثوباً ونحوه: كساه إياه، غطاه به.
التعريف الاصطلاحي: "هي الرداء الذي يقوم بتغطية الجسم وإخفاء العيوب وحماية الجسم من العوامل الخارجية وإعطاء شكل أنيق للجسم وتعبر عن المستوى الثقافي والاجتماعي وإعطاء طابع شخصي خاص" (نهاد صابر- حسناء السيد- هناء محمد- نهاد أحمد- ٢٠١٦).

- شعيرات الميكروفيبر microfibers

يطلق على الألياف التي تبلغ دقتها أقل من ١ دنير أو أقل من ١ ديتكس وتختلف دقة ونعومة الألياف فيما بينها، فهي أدق من ألياف الصوف ٤ مرات و٣ مرات من ألياف القطن، ومرتين من الحرير، ومرة واحدة أدق من شعرة الإنسان، في عام ١٩٦٠ م، تم تصنيع ألياف الميكروفيبر في اليابان بطريقه تعتمد على إنتاج شعيرات ثنائية التركيب من نوعين مختلفين من البوليمر ثم تنتج خيوط من هذه الشعيرات وتنسج إلى أقمشة وأثناء عملية التجهيز تنفصل البوليمرات وتتحول الشعيرة الواحدة إلى شعيرات دقيقة تعرف بألياف الميكروفيبر وقد زاد الاستهلاك العالمي من ألياف

ميكروفيبر ١٥٠ تكس).
- التركيب البنائي: سنجل جبرسيه - ريب - إنترولوك.
الاختبارات المعملية:
اختبار عدد الصفوف/ البوصة - عدد الأعمدة/ البوصة
- السمك - وزن المتر المربع - التوبير.

١-الإطار النظري:

١-١-خاصية التوبير: PILLING

هو أحد الجوانب الغير مرغوب فيها والتي تؤثر على المظهر الخارجي للملبس، يحدث التوبير بشكل عام عندما يكون هناك احتكاك بين القماش وقماش آخر، والقماش وجلد الإنسان وأيضاً بين القماش مع الأشياء الأخرى مثل الغسيل خاصة عند البياقة والكوع والفخذ وجزء المقعد من التآكل السفلي حيث تتشكل حبيبات على سطح القماش وتؤدي إلى سوء مظهريته - K. Senthil (٢٠٢١ - MTS India).

الميكروفيبر المنتجة من البولي إستر لتستخدم في النسيج وتريكو السداء في صناعة الملابس العادية والملابس الرياضية والملابس الوظيفية. (شيماء أحمد - ٢٠٢٢ م).

فروض البحث:

- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جوج الماكينة وخاصية التوبير.
- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نوع التركيب البنائي وخاصية التوبير.
- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نوع الخامة وخاصية التوبير.

متغيرات البحث:

- نوع الماكينة: ماكينة تريكو لحمة مستطيلة.
- جوج الماكينة المستخدم: (٥ - ٧ - ١٢) إبرة / بوصة.
- الخامات المستخدمة: (فسكوز ١/١٥ - قطن ١/٣٠ -



صورة (١) لتوبير على سطح القماش (٢٠٢١ - MTS India - K. Senthil)

• تتماسك الألياف التي تحتوي على الكرات بقوة ولكن مع تكرار التأثير الواقع (التآكل - الغسيل - غير ذلك) وقد تفرك وتسقط. (٢٠١١ - Pilling Resistance)

١-١-٢ - العوامل المؤثرة على خاصية التوبير:
تختلف مقاومة الأقمشة للتوبير باختلاف:

- نوع الخامة.
- طريقة الغزل.
- مقدار برم الخيوط.

يظهر التوبير على سطح الأقمشة على هيئة حبيبات تعتمد ظهور هذه الحبيبات على مدى التوازن بين معدل إجهاد الألياف ومعدل تكون الكرات على سطح الملبس حيث يمكن أن تزداد أو تقل حسب عدد أطراف الألياف السائبة على السطح حيث تتم عملية تكوين الحبيبات بثلاث مراحل:

- تماسك الألياف السائبة بأطراف وأشكال مختلفة.
- تتشكل على هيئة كرات تنمو تدريجياً مع استمرار المؤثر.

- التركيب النسجى.
- نمر الخيوط المستخدمة.
- السمك.
- ملمس القماش سواء من زيادة تعرج وخشونة سطحه أو نعومة ملمسه. (Yan Shen, ٢٠١٠)

٣-١-١ - أساليب معالجة التوبرير:

تتم معالجة الأقمشة لمقاومة التوبرير عن طريق:

● **حرق الوبرة:** وهي عبارة عن تعرض القماش بسرعة فوق اللهب أو ألواح متوهجة بهدف إزالة الوبر الزائد تجرى هذه الطريقة على القماش الخام ولا تفضل للقماش المخلوط من الألياف الطبيعية والصناعية لأنها تسبب تشكل كريات صغيرة من الألياف المصهورة فتظهر جلية بعد عمليات الصباغة والمعالجات الكيميائية.

● **الكربنة:** وهي عبارة عن إضافة الأحماض المعدنية (ماء مضاف إليه حمض الكبريتيك) المخففة وذلك للتخلص من أي عوالق على سطح القماش (خنان عبد النبي - ٢٠٠٧).

● **إضافة خيوط الميكروفيبر:** وقد تم في هذا البحث إضافة خيوط الميكرو فيبر أثناء إنتاج قماش التريكو لتحسين خاصية التوبرير وذلك عن طريق إضافة خيوط الميكروفيبر مع خيط التريكو المستخدم أثناء لضم الماكينة وبالتالي يدخل الخيطان معا كخيط واحد على الإبر التي بدورها تقوم بعمل غرزة التريكو عن طريق تكوين العراوي التي منها يتم تكوين القماش حيث تعمل خيوط الميكروفيبر على تغليف خيط التريكو أثناء الإنتاج وبالتالي يتم تقليل الاحتكاك الواقع على خيط التريكو ومن ثم يقلل من مستوى التوبرير.

٢-١-٢- الخامات المستخدمة في البحث:

١-٢-١- القطن: Cotton

يعتبر القطن من أقدم وأنقى الألياف الطبيعية التي استخدمها الإنسان وأهم الخامات الطبيعية وأكثرها استخداماً في صناعة الغزل والنسيج والتريكو (رشا عبد الهادي - رواية على - ٢٠١٤).

ويستخدم في إنتاج أقمشة المفروشات، والتنجيد، وخبوط الحياكة، بجانب استخدامه في الأغراض التي تتطلب المتانة والمرونة ومقاومه للاستهلاك والتمزق ويساعد ذلك رخص ثمنه النسبي، بجانب خواصه الطبيعية المستحبة في إنتاج الملابس الداخلية، والملابس الصيفية، وملابس العمل حيث أنه أكثر الملابس المريحة للجسم فهي تمتص العرق بسرعة من الجسم لما لها من خاصية عالية في امتصاص الرطوبة (عبير عبد الله - ٢٠١٣) - (ابتهاال يعقوب - إلهام عبد العزيز - ٢٠١٧م).

٢-٢-١- الفسكوز

يندرج الفسكوز تحت فصيلة الألياف الصناعية التحويلية ومادة الأساس المحولة أو المحورة وهي السليلوز (حسام الدين - ٢٠١٠)، وتستخدم خيوط رايون الفسكوز في صناعة الملابس الداخلية أو الخارجية، وفي أقمشة بطانات البديل، والتاثيرات، كما يستخدم في صناعة المفروشات، والسناثر، وتستخدم نفايات الفسكوز في صناعة الورق وصناعة الدهانات السليلوزية (قنحى اسماعيل-مجدى عبد الرحمن - ٢٠١٠)، كما تستخدم شعيرات الفسكوز في صناعة المنتجات الطبية لما تتميز به من النظافة والخلو من الشوائب بالإضافة إلى القدرة العالية لامتصاص الماء والرطوبة وتميزها بنعومة الملمس (محمد صبري - ٢٠١٢).

٣-٢-١-البولي إستر (ميكروفيبر):

تندرج ألياف البولي إستر تحت فصيلة الألياف الصناعية التركيبية وتعتبر أكثرها استخداماً وانتشاراً (حسام الدين - ٢٠١٢)، ويمكن إنتاج خيوط الألياف متناهية الدقة (الميكروفيبر) من البولي إستر، حيث تتميز الأنسجة المصنوعة من خيوط الميكروفيبر بولي إستر بمجموعة الخصائص المتميزة وهي تغطية عالية، النعومة، سهولة العناية، كثافة نوعية منخفضة، خفة الوزن، القدرة على الإنسدادية، الثبات العالي للأبعاد، درجة توبرير منخفضة، مقاومة التجعد، مقاومة الانكماش، زيادة العمر الافتراضي، مقاومة للبكتريا، الثبات العالي للأبعاد، الإحساس بالراحة عند الارتداء، الثبات العالي للصبغة، القدرة على التنفيس حتى مع التغطية العالية، مقاومة لنفاذية الماء، عازل جيد ضد الرياح والأمطار وقد زاد الاستهلاك العالمي من ألياف الميكروفيبر المنتجة من البولي إستر لتستخدم في

وتشمل هذه الخواص مقاومة الكرمشة، سهولة الغسيل، سرعة الجفاف وثبات الأبعاد.
٤- كما تتميز أقمشة التريكو بانسدادية جيدة وملمس مفضل لدى معظم المستهلكين (هبة عبد العزيز -هايدي إبراهيم - فيروز أبو الفتوح -٢٠٢٠م).

٢-التجارب العملية:

تعتبر الأهداف الأساسية للبحث هي دراسة أثر إضافة خيوط الميكروفيبر مع الخيوط المستخدمة في إنتاج أقمشة تريكو اللحمة أثناء عملية إنتاج الأقمشة حيث تم إضافة خيوط الميكروفيبر بنسبة لا تتعدى ٥% من القماش المنتج وذلك للحد من خاصية التوبير الناتجة عن الاحتكاك والتي تؤثر على المظهرية والعمر الاستهلاكي للأقمشة الخارجية ويوضح جدول رقم (١) الأدوات المستخدمة في البحث والجدول رقم (٢)، (٣)، (٤) يوضح نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها على العينات البحثية.

النسيج وتريكو السداء في صناعة الملابس العادية والملابس الرياضية والملابس الوظيفية. (شيماء أحمد - ٢٠٢٢م).

١-٢-٤-مميزات استخدام أقمشة التريكو في الملابس الخارجية:

- ١- تتميز أقمشة التريكو بخواص القوة والمتانة والتي تشمل مقاومة الانفجار، ومقاومة الاحتكاك، والاستطالة والرجوعية، ومقاومة الضغط، خواص التحمل والعمر الاستهلاكي.
- ٢- نفاذية الهواء، والعزل الحراري، والكثافة النوعية، ومقاومة الكهرباء الإستاتيكية وهو ما يجعلها أفضل في الاستخدام من الناحية الصحية.
- ٣- تعتبر خواص سهولة الاستخدام من الخواص التي تشجع المستهلك للإقبال على ملابس التريكو

١-٢-١-الأدوات المستخدمة في البحث:

جدول (١) الأدوات المستخدمة في البحث

الأدوات المستخدمة في البحث	
الماكينة المستخدمة	ماكينة تريكو لحمة مستطيلة
موديل	Stoll ٣٣٠,٦ ST.٧١١
جوج الماكينة	٥ إبرة في البوصة ٧ إبرة في البوصة ١٢ إبرة في البوصة
التراكيب البنائية المستخدمة	سنجل جيرسيه - ريب - انترولوك
الخيوط المستخدمة في البحث	قطن - فسكوز قطن + بولى استر فسكوز + ميكروفيبر
نمر الخيوط المستخدمة	قطن ١/٣٠ فسكوز ١/١٥ ميكروفيبر ١٥٠ تكس

وذلك باستخدام العدسة المكبرة وحساب عدد الصفوف والأعمدة في اسم باستخدام المواصفة القياسية رقم ASTM D ٣٧٧٦.

• السمك (مم): Thickness

٢-٢-المواصفات القياسية للاختبارات المعملية للعينات البحثية:

• قياس عدد الصفوف والأعمدة: Number of Courses and Wales

- **التوبيير: Pilling test** تم تنفيذ هذا الاختبار بمعامل كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط طبقا للمواصفة القياسية رقم ASTM D ١٧٧٧. **قياس وزن المتر المربع: g/m²** تم تنفيذ هذا الاختبار طبقا للمواصفة القياسية رقم ASTM D ٣٧٧٦.

٣-٢ - مواصفات العينات محل الدراسة.

جدول (٢) يوضح مواصفات العينات محل الدراسة

العينات	الخامة	التركيب البناني	جوج الماكينة
(١)	قطن	سنجل	٥
(٢)	قطن + ميكروفيبر	سنجل	٥
(٣)	قطن	ريب	٥
(٤)	قطن + ميكروفيبر	ريب	٥
(٥)	قطن	انترلوك	٥
(٦)	قطن + ميكروفيبر	انترلوك	٥
(٧)	فسكوز	سنجل	٥
(٨)	فسكوز + ميكروفيبر	سنجل	٥
(٩)	فسكوز	ريب	٥
(١٠)	فسكوز + ميكروفيبر	ريب	٥
(١١)	فسكوز	انترلوك	٥
(١٢)	فسكوز + ميكروفيبر	انترلوك	٥
(١٣)	قطن	سنجل	٧
(١٤)	قطن + ميكروفيبر	سنجل	٧
(١٥)	قطن	ريب	٧
(١٦)	قطن + ميكروفيبر	ريب	٧
(١٧)	قطن	انترلوك	٧
(١٨)	قطن + ميكروفيبر	انترلوك	٧
(١٩)	فسكوز	سنجل	٧
(٢٠)	فسكوز + ميكروفيبر	سنجل	٧
(٢١)	فسكوز	ريب	٧
(٢٢)	فسكوز + ميكروفيبر	ريب	٧
(٢٣)	فسكوز	انترلوك	٧
(٢٤)	فسكوز + ميكروفيبر	انترلوك	٧

١٢	سنجل	قطن	(٢٥)
١٢	سنجل	قطن+ ميكروفيبر	(٢٦)
١٢	ريب	قطن	(٢٧)
١٢	ريب	قطن+ ميكروفيبر	(٢٨)
١٢	انترلوك	قطن	(٢٩)
١٢	انترلوك	قطن+ ميكروفيبر	(٣٠)
١٢	سنجل	فسكوز	(٣١)
١٢	سنجل	فسكوز+ ميكروفيبر	(٣٢)
١٢	ريب	فسكوز	(٣٣)
١٢	ريب	فسكوز+ ميكروفيبر	(٣٤)
١٢	انترلوك	فسكوز	(٣٥)
١٢	انترلوك	فسكوز+ ميكروفيبر	(٣٦)

٤-٢ - نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها على العينات البحثية.
جدول (٣) يوضح نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها على العينات البحثية

العينات	الخامة	التركيب البنائي	جوج الماكينة	عدد الصفوف/ البوصة	عدد الأعمدة/ البوصة	السمك (مم)	الوزن (جم/م ^٢)	التوبيير
(١)	قطن	سنجل	٥	١١,٤٣	١٥,٢٤	١,٩٨	٤٢٠	٧
(٢)	قطن + ميكروفيبر	سنجل	٥	١١,٤٣	١٥,٢٤	٣,٧٧	٤٥٧	١٥
(٣)	قطن	ريب	٥	١٥,٢٤	٢٠,٣٢	٢,٤٠	٤٣١	٦
(٤)	قطن+ ميكروفيبر	ريب	٥	١٥,٢٤	٢٥,٤٠	٢,٨٥	٥٤٨	١٤
(٥)	قطن	انترلوك	٥	٢٠,٣٢	٢٠,٣٢	٢,١٦	٦٩٢	٥
(٦)	قطن+ ميكروفيبر	انترلوك	٥	٢٠,٣٢	٢٧,٩٤	٣,٥٥	٨٠٧	١٣
(٧)	فسكوز	سنجل	٥	١٢,٧٠	٢٠,٣٢	١,٦٠	٤٦٩	٨
(٨)	فسكوز+ ميكروفيبر	سنجل	٥	١٢,٧٠	٢٠,٣٢	١,٦٥	٥٢٩	١٦
(٩)	فسكوز	ريب	٥	٢٠,٣٢	٣٠,٤٨	٢,٧٠	٦٦٢	٧
(١٠)	فسكوز+ ميكروفيبر	ريب	٥	٢٠,٣٢	٣٠,٤٨	٢,٨٦	٨٠٧	١٥
(١١)	فسكوز	انترلوك	٥	٢٥,٤٠	٣٠,٤٨	٣,٠٢	٨٧٩	٥
(١٢)	فسكوز+ ميكروفيبر	انترلوك	٥	٢٥,٤٠	٣٣,٠٢	٣,٢٥	٩٧٧	١٣

٨	٣١٧	١,٧٨	١٢,٧٠	١٢,٧٠	٧	سنجل	قطن	(١٣)
١٦	٣٨٥	١,٩٠	١٥,٢٤	١٢,٧٠	٧	سنجل	قطن+ ميكروفيبر	(١٤)
٧	٣٠٥	٢,٠٣	٢٢,٨٦	١٥,٢٤	٧	ريب	قطن	(١٥)
١٥	٤٢٤	٢,٢٧	٢٥,٤٠	١٧,٧٨	٧	ريب	قطن+ ميكروفيبر	(١٦)
٦	٤٨٠	٣,٠٠	٢٠,٣٢	١٧,٧٨	٧	انترلوك	قطن	(١٧)
١٤	٦١٧	٣,٠٥	٢٥,٤٠	٢٠,٣٢	٧	انترلوك	قطن+ ميكروفيبر	(١٨)
٨	٣٧٨	١,٤٤	١٧,٧٨	١٢,٧٠	٧	سنجل	فسكوز	(١٩)
١٦	٤٢٦	١,٥٤	٤٥,٧٢	١٢,٧٠	٧	سنجل	فسكوز+ ميكروفيبر	(٢٠)
٨	٥٢٢	٢,٣٥	٣٠,٤٨	١٧,٧٨	٧	ريب	فسكوز	(٢١)
١٦	٦٠٥	٢,٧٦	٣٠,٤٨	٢٠,٣٢	٧	ريب	فسكوز+ ميكروفيبر	(٢٢)
٧	٦٥٠	٢,٥٤	٣٠,٤٨	٢٢,٨٦	٧	انترلوك	فسكوز	(٢٣)
١٥	٧٦٧	٣,٢٦	٣٣,٠٢	٢٢,٨٦	٧	انترلوك	فسكوز+ ميكروفيبر	(٢٤)
٨	١٨٣	١,١٢	٢٥,٤٠	٢٢,٨٦	١٢	سنجل	قطن	(٢٥)
١٦	٢٢٢	١,١٥	٣٣,٠٢	٢٢,٨٦	١٢	سنجل	قطن+ ميكروفيبر	(٢٦)
٨	٢٧١	١,٣١	٤٥,٧٢	٣٥,٥٦	١٢	ريب	قطن	(٢٧)
١٦	٣٨٥	١,٧٣	٥٠,٨٠	٣٨,١٠	١٢	ريب	قطن+ ميكروفيبر	(٢٨)
٧	٣٨٤	٢,٢٦	٤٥,٧٢	٤٠,٦٤	١٢	انترلوك	قطن	(٢٩)
١٥	٤٧٤	٢,٣١	٥٥,٨٨	٤٥,٧٢	١٢	انترلوك	قطن+ ميكروفيبر	(٣٠)
٨	١٨٤	٠,٧٩	٣٠,٤٨	٢٢,٨٦	١٢	سنجل	فسكوز	(٣١)
١٦	٢٧٩	١,٠٠	٣٥,٥٦	٢٢,٨٦	١٢	سنجل	فسكوز+ ميكروفيبر	(٣٢)
٨	٢٩٧	١,٤٧	٤٥,٧٢	٣٥,٥٦	١٢	ريب	فسكوز	(٣٣)
١٦	٤٢٥	١,٥٥	٥٥,٨٨	٤٠,٦٤	١٢	ريب	فسكوز+ ميكروفيبر	(٣٤)
٥	٤٠٢	١,٧٦	٥٠,٨٠	٤٤,٩٤	١٢	انترلوك	فسكوز	(٣٥)
١٣	٥٢٨	١,٨٢	٥٥,٨٨	٤٤,٩٤	١٢	انترلوك	فسكوز+ ميكروفيبر	(٣٦)

٣- النتائج والمناقشة:

٣-١- تأثير إضافة خيوط الميكروفيبر على الخواص الوظيفية لخامة القطن:


وللتحقق من تأثير إضافة خيوط الميكروفيبر على الخواص الوظيفية لخامة القطن، استخدمت الباحثة اختبار "ت" للعينات المستقلة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

جدول (٤): دلالة الفروق بين متوسطات قياسات الخواص الوظيفية لخامة القطن قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر.

نتائج اختبار "ت"			الخواص الوظيفية
الدلالة الاحصائية	مستوى المعنوية	"ت" المحسوبة	
غير دال	٠,٠٥١	٢,٢٩	عدد الصفوف/البوصة
دال	٠,٠٠١	٤,٩٠	عدد الأعمدة/البوصة
دال	٠,٠٤٦	٢,٣٦	لسمك (مم)
دال	٠,٠٠١	٧,٥٨	لوزن (جم/م ^٢)
دال	٠,٠٠١	١٦,١٠	لتويير

يوضح جدول (٤) نتائج اختبار "ت" لتأثير إضافة خيوط الميكروفيبر على الخواص الوظيفية لخامة القطن، والتي جاءت على النحو التالي:

(١) خاصية عدد الصفوف/البوصة




شكل (١) يوضح خاصية عدد الصفوف/البوصة قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر لخامة القطن

(١٢) في التركيب البنائى الريب والإنترلوك ويرجع ذلك لأن التركيب البنائى الريب والإنترلوك عبارة عن تعاشق الخيوط على وجه القماش وظهره بينما السنجل جيرسيه عبارة تعاشق الخيوط على وجه واحد فقط.

يتبين من جدول رقم(٤) والشكل البياني رقم (١) أن عدد الصفوف/ البوصة في خامة القطن في جوج (٥) لم تتأثر بإضافة خيوط الميكروفيبر، بينما في جوج (٧) وجوج (١٢) لم تتأثر في التركيب البنائى سنجل جيرسيه وزادت عدد الصفوف في جوج (٧) وجوج

(٢) خاصية عدد الأعمدة/ البوصة




شكل (٢) خاصية عدد الأعمدة/البوصة قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر لخامة القطن

والإنترلوك وزادت أيضا في جوج (٧) وجوج (١٢) في التركيب البنائى سنجل جيرسيه - ريب والإنترلوك.

يتبين من الجدول رقم (٤) والشكل البياني رقم (٢) أن عدد الأعمدة/ البوصة لم يتأثر بالنسبة للتركيب البنائى السنجل جيرسيه جوج (٥) بينما زادت عدد الأعمدة/ البوصة في جوج (٥) لكل من التركيب البنائى الريب


(٣) خاصية السمك (مم)



شكل (٣) خاصية السمك (مم) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر لخامة القطن

خاصية السمك في جوج (٥)، جوج (٧) في كل من التراكيب البنائي سنجل جبرسيه والريب والإنترلوك ويرجع ذلك لإضافة خيط الميكروفيبر مع خيط القطن أثناء إنتاج العينات البحثية.

يتبين من جدول (٤) والشكل البياني (٣) أن خاصية السمك لم تتأثر بإضافة خيوط الميكروفيبر في التركيب البنائي سنجل جبرسيه جوج (١٢) فقط، بينما زادت خاصية السمك بإضافة خيوط الميكروفيبر جوج (١٢) في التركيب البنائي الريب والإنترلوك وأيضا زادت خاصية الوزن (جم/م^٢)




شكل (٤) خاصية الوزن (جم/م^٢) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر لخامة القطن

التراكيب البنائية سنجل جبرسيه والريب والإنترلوك ويرجع ذلك لإضافة خيط الميكروفيبر مع خيط القطن أثناء إنتاج العينات البحثية.

يتبين من جدول (٤) والشكل البياني (٤) أن خاصية وزن المتر المربع قد زادت في جميع العينات البحثية من جوج (٥) وجوج (٧) وجوج (١٢) في كل من

(٥) خاصية التوبير



شكل (٥) خاصية التوبير قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر لخامة القطن

عدد الصفوف والأعمدة في البوصة مما أدى إلى زيادة كثافة القماش مما زاد من مقاومة هذه الأقمشة للتويير وهذا يتفق مع دراسة: (Busiliené, G., Lececkas, K., & Urbelis, V. (٢٠١١)، وأيضاً إضافة خيوط الميكروفيبر أدى إلى زيادة سمك الأقمشة المنتجة مما زاد من مقاومة هذه الأقمشة للتويير وهذا يتفق مع دراسة: (Busiliené, G., Lececkas, K., & Urbelis, V. (٢٠١١) ويتفق أيضاً مع دراسة: (Shamima Akter, Md. Azharul -٢٠١٥).

٢-٣- تأثير إضافة خيوط الميكروفيبر على الخواص الوظيفية لخامة فسكوز:

وللتحقق من تأثير إضافة خيوط الميكروفيبر على الخواص الوظيفية لخامة فسكوز، استخدمت الباحثة اختبار "ت" للعينات المستقلة، وجاءت النتائج على النحو التالي:


يتبين من جدول (٤) والشكل البياني (٥) أن إضافة خيوط الميكروفيبر قد زادت من مقاومة التويير لجميع العينات البحثية جوج (٥) وجوج (٧) وجوج (١٢) في التراكيب البنائية سنجل جيرسيه والريب والإنترلوك ويرجع ذلك لأنه عند إضافة خيط الميكروفيبر مع خيط القطن أثناء إنتاج العينات البحثية يقوم خيط الميكروفيبر بتغليف خيط القطن مما يقلل من مقدار تعرضه للمؤثرات الخارجية المسببة للتويير وهذا يتفق مع دراسة (Shamima Akter, Md. Azharul -٢٠١٥) والتي أظهرت النتائج أن إضافة البولي استر للخامات يقلل من مستوى التويير في الأقمشة القطنية وأيضاً يتفق مع دراسة (محمد جمال، جمال عبد الحميد، هبه الله ٢٠١٩م) والتي أظهرت النتائج أن إضافة خيوط الميكروفيبر لأقمشة المفروشات جعلها أفضل مقاومة للاحتكاك، ويرجع ذلك أيضاً إلى أن إضافة خيوط الميكروفيبر قد زادت من

جدول (٥) دلالة الفروق بين متوسطات قياسات الخواص الوظيفية لخامة فسكوز قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر

نتائج اختبار "ت"			الخواص الوظيفية
الدلالة الاحصائية	مستوى المعنوية	"ت" المحسوبة	
غير دال	٠,١٩٥	١,٤١	عدد الصفوف/البوصة
غير دال	٠,٠٨١	٢,٠٠	عدد الأعمدة/البوصة
دال	٠,٠١٥	٣,١٠	السمك (مم)
دال	٠,٠٠١	٩,٢٦	الوزن (جم/م ^٢)
دال	٠,٠٠١	١٣,٣٧	التويير

يوضح جدول (٥) نتائج اختبار "ت" لتأثير إضافة خيوط الميكروفيبر على الخواص الوظيفية لخامة فسكوز، والتي جاءت على النحو التالي:

٦- خاصية عدد الصفوف/البوصة




شكل (٦) يوضح خاصية عدد الصفوف/البوصة قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر لخامة الفسكوز

جبرسيه والانتزلوك بينما زادت عدد الصفوف في التركيب البنائي الريب، بينما في جوج (١٢) لم تتأثر في التركيب البنائي سنجل جبرسيه وزادت عدد الصفوف في التركيب البنائي الريب والانتزلوك.

يتبين من جدول رقم(٥) والشكل البياني رقم (٦) أن عدد الصفوف/ البوصة في خامة الفسكوز في جوج (٥) لم تتأثر بإضافة خيوط الميكروفيبر، وأيضا لم تتأثر عدد الصفوف في جوج (٧) في التركيب البنائي سنجل

(٧) خاصية عدد الأعمدة/البوصة




شكل (٧) خاصية عدد الأعمدة/البوصة قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر لخامة الفسكوز

جبرسيه والانتزلوك، وجوج (١٢) زادت عدد الأعمدة/البوصة في التركيب البنائي سنجل جبرسيه - ريب والانتزلوك.

يتبين من الجدول رقم (٥) والشكل البياني رقم (٧) أن عدد الأعمدة/ البوصة لخامة الفسكوز في جوج (٥) لم يتأثر بالنسبة للتركيب البنائي السنجل جبرسيه والريب بينما زادت عدد الأعمدة/ البوصة في جوج (٥) في التركيب البنائي الانتزلوك، بينما في جوج (٧) زادت عدد الأعمدة/ البوصة في التركيب البنائي سنجل

(٨) خاصية السمك (مم)




شكل (٨) خاصية السمك (مم) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفبير لخامة الفسكوز

والإنترولوك وأيضا زادت خاصية السمك في جوج (٥)، جوج (٧) في كل من التراكيب البنائية سنجل جيرسيه والريب والإنترولوك ويرجع ذلك لإضافة خيط الميكروفبير مع خيط الفسكوز أثناء إنتاج العينات البحثية.

يتبين من جدول (٥) والشكل البياني (٨) أن خاصية السمك لخامة الفسكوز لم تتأثر بإضافة خيوط الميكروفبير في التركيب البنائي سنجل جيرسيه جوج (٥) فقط، بينما زادت خاصية السمك بإضافة خيوط الميكروفبير جوج (٥) في التركيب البنائي الريب

(٩) خاصية الوزن (جم/م^٢)




شكل (٩) خاصية الوزن (جم/م^٢) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفبير لخامة الفسكوز

التراكيب البنائية سنجل جيرسيه والريب والإنترولوك ويرجع ذلك لإضافة خيط الميكروفبير مع خيط الفسكوز أثناء إنتاج العينات البحثية.

يتبين من جدول (٥) والشكل البياني (٩) أن خاصية وزن المتر المربع قد زادت في جميع العينات البحثية من جوج (٥) وجوج (٧) وجوج (١٢) في كل من

(١٠) خاصية التوبر



شكل (١٠) خاصية التوبر قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفبير لخامة فسكوز

البوصة مما أدى إلى زيادة كثافة القماش مما زاد من مقاومة هذه الأقمشة للتوبر وهذا يتفق مع دراسة: (Busilien, G., Lececkas, K., & Urbelis, V. (٢٠١١))، وأيضاً (Busilien, G., Lececkas, K., & Urbelis, V. (٢٠١١)) إضافة خيوط الميكروفبير أدى إلى زيادة سمك الأقمشة المنتجة مما زاد من مقاومة هذه الأقمشة للتوبر وهذا يتفق مع دراسة: (Shamima Akter, Md. Azharul - (٢٠١٥)).

يتبين من جدول (٥) والشكل البياني (١٠) أن إضافة خيوط الميكروفبير قد زادت من مقاومة التوبر لجميع العينات البحثية جوج (٥) وجوج (٧) وجوج (١٢) في التراكيب البنائية سنجل جيرسيه والريب والإنترلوك ويرجع ذلك لأنه عند إضافة خيط الميكروفبير مع خيط الفسكوز أثناء إنتاج العينات البحثية يقوم خيط الميكروفبير بتغليف خيط الفسكوز مما يقلل من مقدار تعرضه للمؤثرات الخارجية المسببة للتوبر وهذا يتفق (Busilien, G., Lececkas, K., & Urbelis, V. (٢٠١١)) والتي أظهرت النتائج أن خامة الفسكوز مقاومة (٢٠١١) جيدة للتوبر، ويرجع ذلك إلى أن إضافة خيوط الميكروفبير قد زادت من عدد الصفوف والأعمدة في

٤-٣- التقييم الكلى للعينات البحثية:


تم عمل تقييم للعينات البحثية من خلال الخواص المقاسة بعد إضافة خيوط الميكروفبير وجاءت النتائج كما هو مبين في الجدول رقم (٦)

جدول (٦) يوضح معاملات الجودة للعينات البحثية

رقم العينة	الخامة	الجوج	السمك(مم)	الوزن جم/م ²	التوبيير	معامل الجودة الكلى	ترتيب العينات
1	قطن سنجل	٥	٤٠	٤٤	٤٤	٤٢	٢٥
2	قطن سنجل +ميكروفيبر	٥	٢١	٤٠	٩٤	٥٢	١٦
3	قطن ريب	٥	٣٣	٤٢	٣٨	٣٨	٣١
4	قطن ريب+ميكروفيبر	٥	٢٨	٣٣	٨٨	٥٠	١٩
5	قطن انترلوك	٥	٣٧	٢٦	٣١	٣١	٣٥
6	قطن انترلوك+ميكروفيبر	٥	٢٢	٢٣	٨١	٤٢	٢٧
7	فسكوز سنجل	٥	٤٩	٣٩	٥٠	٤٦	٢٤
8	فسكوز سنجل+ميكروفيبر	٥	٤٨	٣٥	١٠٠	٦١	٩
9	فسكوز ريب	٥	٢٩	٢٨	٤٤	٣٤	٣٤
10	فسكوز ريب + ميكروفيبر	٥	٢٨	٢٣	٩٤	٤٨	٢٠
11	فسكوز انترلوك	٥	٢٦	٢١	٣١	٢٦	٣٦
12	فسكوز انترلوك + ميكروفيبر	٥	٢٤	١٩	٨١	٤١	٢٨
13	قطن سنجل	٧	٤٤	٥٨	٥٠	٥١	١٨
14	قطن سنجل +ميكروفيبر	٧	٤٢	٤٨	١٠٠	٦٣	٨
15	قطن ريب	٧	٣٩	٦٠	٤٤	٤٨	٢٢
16	قطن ريب+ميكروفيبر	٧	٣٥	٤٣	٩٤	٥٧	١١
17	قطن انترلوك	٧	٢٦	٣٨	٣٨	٣٤	٣٣
18	قطن انترلوك+ميكروفيبر	٧	٢٦	٣٠	٨٨	٤٨	٢١
19	فسكوز سنجل	٧	٥٥	٤٨	٥٠	٥١	١٧
20	فسكوز سنجل+ميكروفيبر	٧	٥١	٤٣	١٠٠	٦٥	٥
21	فسكوز ريب	٧	٣٤	٣٥	٥٠	٤٠	٣٠
22	فسكوز ريب + ميكروفيبر	٧	٢٩	٣٠	١٠٠	٥٣	١٥
23	فسكوز انترلوك	٧	٣٢	٢٨	٤٤	٣٥	٣٢
24	فسكوز انترلوك + ميكروفيبر	٧	٢٤	٢٤	٩٤	٤٧	٢٣
25	قطن سنجل	١٢	٧١	١٠٠	٥٠	٧٤	٤
26	قطن سنجل +ميكروفيبر	١٢	٦٩	٨٢	١٠٠	٨٤	١
27	قطن ريب	١٢	٦٠	٦٨	٥٠	٥٩	١٠
28	قطن ريب+ميكروفيبر	١٢	٤٦	٤٨	١٠٠	٦٤	٧
29	قطن انترلوك	١٢	٣٥	٤٨	٤٤	٤٢	٢٦
30	قطن انترلوك+ميكروفيبر	١٢	٣٤	٣٩	٩٤	٥٦	١٣
31	فسكوز سنجل	١٢	١٠٠	٩٩	٥٠	٨٣	٢
32	فسكوز سنجل+ميكروفيبر	١٢	٧٩	٦٦	١٠٠	٨٢	٣
33	فسكوز ريب	١٢	٥٤	٦٦	٥٠	٥٦	١٢
34	فسكوز ريب + ميكروفيبر	١٢	٥١	٤٣	١٠٠	٦٥	٦
35	فسكوز انترلوك	١٢	٤٥	٤٦	٣١	٤١	٢٩
36	فسكوز انترلوك + ميكروفيبر	١٢	٤٣	٣٥	٨١	٥٣	١٤

بمعامل جودة ٨٣,١٥%، يليها خامة الفسكوز بإضافة خيط الميكروفيبر بتركيب بنائي سنجل جيرسيه جوج (١٢) وذلك بمعامل جودة ٨١,٥٣%. والأشكال الرادارية توضح ذلك:


يتضح من الجدول رقم (٦) معاملات الجودة للعينات البحثية والذي يوضح أن أفضل خامة خامة القطن بإضافة خيط الميكروفيبر بتركيب بنائي سنجل جيرسيه جوج (١٢) وذلك بمعامل جودة ٨٣,٧١%، يليها خامة الفسكوز بتركيب بنائي سنجل جيرسيه جوج (٧) وذلك



شكل (١١) يوضح معامل الجودة الكلى للعينات البحثية (١) و (٢) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفبير

أثناء الإنتاج قد أثرت على خواص العينات البحثية حيث زادت من مقاومة العينات البحثية للتويبير بشكل كبير، بينما لم تؤثر بشكل واضح على خاصية وزن المتر والمربع، كما أدت إلى زيادة سمك العينة المنتجة بإضافة خيوط الميكروفبير بشكل طفيف.


حيث يتضح من الشكل (١١) أن العينة رقم (٢) المنتجة بإضافة خيط الميكروفبير لخيط القطن أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (١) المنتجة بخيط قطن بدون إضافة لخيط الميكروفبير وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفبير للعينات البحثية



شكل (١٢) يوضح معامل الجودة الكلى للعينات البحثية (٣) و (٤) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفبير

أثناء الإنتاج قد أثرت على خواص العينات البحثية حيث زادت من مقاومة العينات البحثية للتويبير بشكل كبير، بينما تقاربت النتائج بشكل كبير في خاصية السمك ووزن المتر المربع مما يدل أن خيوط الميكروفبير لم تؤثر بشكل واضح على العينات البحثية.


حيث يتضح من الشكل (١٢) أن العينة رقم (٤) المنتجة بإضافة خيط الميكروفبير لخيط القطن أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (٣) المنتجة بخيط قطن بدون إضافة لخيط الميكروفبير وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفبير للعينات البحثية



شكل (١٣) يوضح معامل الجودة الكلى للعينات البحثية (٥) و(٦) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر

أثناء الإنتاج قد أثرت على خواص العينات البحثية فقد زادت من مقاومة العينات البحثية للتوبيير بشكل كبير، بينما زادت خيوط الميكروفيبر من سمك العينة البحثية وتقاربت النتائج بشكل كبير في خاصية وزن المتر المربع أي أنها لم تحدث تغير واضح في الوزن.

حيث يتضح من الشكل (١٣) أن العينة رقم (٦) المنتجة بإضافة خيط الميكروفيبر لخيط القطن أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (٥) المنتجة بخيط قطن بدون إضافة لخيط الميكروفيبر وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفيبر للعينات البحثية




شكل (١٤) يوضح معامل الجودة الكلى للعينات البحثية (٧) و(٨) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر

الميكروفيبر وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفيبر للعينات البحثية أثناء الإنتاج قد أثرت على خواص العينات البحثية حيث زادت من مقاومة العينات البحثية للتوبيير بدرجة كبيرة، وتقاربت النتائج بشكل

حيث يتضح من الشكل رقم (١٤) أن العينة رقم (٨) المنتجة بإضافة خيط الميكروفيبر لخيط الفسكوز أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (٧) المنتجة بخيط الفسكوز بدون إضافة لخيط

وزن العينات البحثية.


كبير في خاصيتي السمك ووزن المتر المربع وهذا يدل أن خيوط الميكروفيبر لم تحدث تغير واضح في سمك



شكل (١٥) يوضح معامل الجودة الكلي للعينات البحثية (٩) و(١٠) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر

خواص العينات البحثية حيث زادت من مقاومة العينات البحثية للتوبيير بشكل كبير وتقاربت النتائج بشكل كبير في خاصيتي السمك ووزن المتر المربع وهذا يدل أن خيوط الميكروفيبر لم تحدث تغير واضح في سمك ووزن العينات البحثية.

حيث يتضح من الشكل رقم (١٥) أن العينة رقم (١٠) المنتجة بإضافة خيط الميكروفيبر لخيط الفسكوز أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (٩) المنتجة بخيط الفسكوز بدون إضافة لخيط الميكروفيبر وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفيبر للعينات البحثية أثناء الإنتاج قد أثرت على




شكل (١٦) يوضح معامل الجودة الكلي للعينات البحثية (١١) و(١٢) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر

الميكروفيبر وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفيبر للعينات البحثية أثناء الإنتاج قد أثرت على خواص العينات البحثية حيث زادت من مقاومة العينات البحثية للتوبيير بدرجة كبيرة وتقاربت النتائج بشكل

حيث يتضح من الشكل رقم (١٦) أن العينة رقم (١٢) المنتجة بإضافة خيط الميكروفيبر لخيط الفسكوز أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (١١) المنتجة بخيط الفسكوز بدون إضافة لخيط

وزن العينات البحثية.


كبير في خاصيتي السمك ووزن المتر المربع وهذا يدل أن خيوط الميكروفيبر لم تحدث تغير واضح في سمك



شكل (١٧) يوضح معامل الجودة الكلى للعينات البحثية (١٣) و (١٤) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر

خواص العينات البحثية حيث زادت من مقاومة العينات البحثية للتويبر بشكل كبير بينما تقاربت النتائج بشكل كبير في خاصيتي السمك ووزن المتر المربع وهذا يدل أن خيوط الميكروفيبر لم تحدث تغير واضح في سمك ووزن العينات البحثية.


حيث يتضح من الشكل رقم (١٧) أن العينة رقم (١٤) المنتجة بإضافة خيط الميكروفيبر لخيط القطن أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (١٣) المنتجة بخيط قطن بدون إضافة خيط الميكروفيبر وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفيبر للعينات البحثية أثناء الإنتاج قد أثرت على



شكل (١٨) يوضح معامل الجودة الكلى للعينات البحثية (١٥) و (١٦) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر

خواص العينات البحثية حيث زادت من مقاومة العينات البحثية للتويير بشكل كبير بينما زادت بمقدار بسيط في خاصية وزن المتر المربع وتقاربت النتائج بشكل كبير في خاصية السمك وهذا يدل أن خيوط الميكروفيبر لم تحدث تغير واضح في سمك العينات البحثية.


حيث يتضح من الشكل رقم (١٨) أن العينة رقم (١٦) المنتجة بإضافة خيط الميكروفيبر لخيط القطن أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (١٥) المنتجة بخيط قطن بدون إضافة لخيط الميكروفيبر وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفيبر للعينات البحثية أثناء الإنتاج قد أثرت على



شكل (١٩) يوضح معامل الجودة الكلى للعينات البحثية (١٧) و (١٨) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر.

خواص العينات البحثية حيث زادت من مقاومة العينات البحثية للتويير بشكل كبير وتقاربت النتائج بشكل كبير في خاصيتي السمك ووزن المتر المربع وهذا يدل أن خيوط الميكروفيبر لم تؤثر تأثير ملحوظ على سمك ووزن المتر المربع للعينات البحثية.


حيث يتضح من الشكل رقم (١٩) أن العينة رقم (١٨) المنتجة بإضافة خيط الميكروفيبر لخيط القطن أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (١٧) المنتجة بخيط قطن بدون إضافة لخيط الميكروفيبر وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفيبر للعينات البحثية أثناء الإنتاج قد أثرت على



شكل (٢٠) يوضح معامل الجودة الكلى للعينات البحثية (١٩) و (٢٠) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر

خواص العينات البحثية حيث زادت من مقاومة العينات البحثية للتوبيير بشكل واضح بينما تقاربت النتائج بشكل كبير في خاصيتي السمك ووزن المتر المربع وهذا يدل على أن خيوط الميكروفيبر لم تؤثر بشكل واضح على خاصيتي السمك ووزن المتر المربع للعينات البحثية المنتجة.


حيث يتضح من الشكل رقم (٢٠) أن العينة رقم (٢٠) المنتجة بإضافة خيط الميكروفيبر لخيط الفسكوز أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (١٩) المنتجة بخيط الفسكوز بدون إضافة لخيط الميكروفيبر وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفيبر للعينات البحثية أثناء الإنتاج قد أثرت على



شكل رقم (٢١) يوضح معامل الجودة الكلى للعينات البحثية (٢١) و(٢٢) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر.

خواص العينات البحثية حيث زادت من مقاومة العينات البحثية للتوبيير بينما تقاربت النتائج بشكل كبير في خاصيتي السمك ووزن المتر المربع وهذا يدل على أن خيوط الميكروفيبر لم تؤثر بشكل واضح على خاصيتي السمك ووزن المتر المربع للعينات البحثية المنتجة.


حيث يتضح من الشكل رقم (٢١) أن العينة رقم (٢٢) المنتجة بإضافة خيط الميكروفيبر لخيط الفسكوز أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (٢١) المنتجة بخيط الفسكوز بدون إضافة لخيط الميكروفيبر وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفيبر للعينات البحثية أثناء الإنتاج قد أثرت على



شكل (٢٢) يوضح معامل الجودة الكلى للعينات البحثية (٢٣) و (٢٤) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر

الميكروفيبر للعينات البحثية زادت من مقاومة العينات البحثية للتوبيير بينما تقاربت النتائج بشكل كبير في خاصيتي السمك ووزن المتر المربع وهذا يدل على أن خيوط الميكروفيبر لم تؤثر بشكل واضح على خاصيتي السمك ووزن المتر المربع للعينات البحثية المنتجة.

حيث يتضح من الشكل رقم (٢٢) أن العينة رقم (٢٤) المنتجة بإضافة خيط الميكروفيبر لخيط الفسكوز أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (٢٣) المنتجة بخيط الفسكوز بدون إضافة لخيط الميكروفيبر وهذا يدل على أن إضافة خيوط




شكل (٢٣) يوضح معامل الجودة الكلى للعينات البحثية (٢٥) و (٢٦) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر

رقم (٢٥) المنتجة بخيط قطن بدون إضافة لخيط الميكروفيبر وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفيبر للعينات البحثية أثناء الإنتاج قد أثرت على

حيث يتضح من الشكل رقم (٢٣) أن العينة رقم (٢٦) المنتجة بإضافة خيط الميكروفيبر لخيط القطن أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر في مساحة أكبر من العينة

تقاربت النتائج في خاصية وزن المتر المربع وهذا يدل أن خيوط الميكروفيبر زادت من وزن المتر المربع للعينات البحثية.

خواص العينات البحثية حيث زادت من مقاومة العينات البحثية للتويير بشكل كبير وتقاربت النتائج بشكل كبير في خاصية السمك وهذا يدل أن خيوط الميكروفيبر لم تحدث تغير واضح في سمك العينات المنتجة، بينما



شكل (٢٤) يوضح معامل الجودة الكلى للعينات البحثية (٢٧) و (٢٨) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر

خواص العينات البحثية حيث زادت من مقاومة العينات البحثية للتويير بشكل كبير وتقاربت النتائج في خاصية السمك ووزن المتر المربع وهذا يدل أن خيوط الميكروفيبر زادت من سمك ووزن المتر المربع للعينات البحثية.


حيث يتضح من الشكل رقم (٢٤) أن العينة رقم (٢٨) المنتجة بإضافة خيط الميكروفيبر لخيط القطن أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (٢٧) المنتجة بخيط قطن بدون إضافة لخيط الميكروفيبر وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفيبر للعينات البحثية أثناء الإنتاج قد أثرت على



شكل (٢٥) يوضح معامل الجودة الكلى للعينات البحثية (٢٩) و (٣٠) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر

خواص العينات البحثية حيث زادت من مقاومة العينات البحثية للتويير بينما تقاربت النتائج بشكل كبير في خاصيتي السمك ووزن المتر المربع وهذا يدل على أن خيوط الميكروفيبر لم تؤثر بشكل واضح على خاصيتي السمك ووزن المتر المربع للعينات البحثية المنتجة.


حيث يتضح من الشكل رقم (٢٥) أن العينة رقم (٣٠) المنتجة بإضافة خيط الميكروفيبر لخيط القطن أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (٢٩) المنتجة بخيط قطن بدون إضافة لخيط الميكروفيبر وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفيبر للعينات البحثية أثناء الإنتاج قد أثرت على



شكل (٢٦) يوضح معامل الجودة الكلى للعينات البحثية (٣١) و(٣٢) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر

خواص العينات البحثية حيث زادت من مقاومة العينات البحثية للتويير بشكل كبير وتقاربت النتائج في خاصيتي السمك ووزن المتر المربع وهذا يدل على أن خيوط الميكروفيبر زادت من سمك ووزن المتر المربع للعينات البحثية.


حيث يتضح من الشكل رقم (٢٦) أن العينة رقم (٣٢) المنتجة بإضافة خيط الميكروفيبر لخيط الفسكوز أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (٣١) المنتجة بخيط الفسكوز بدون إضافة لخيط الميكروفيبر وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفيبر للعينات البحثية أثناء الإنتاج قد أثرت على



شكل (٢٧) يوضح معامل الجودة الكلى للعينات البحثية (٣٣) و(٣٤) قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر

البحثية للتويير بشكل كبير وتقاربت النتائج بشكل كبير في خاصية السمك مما يدل أن خيوط الميكروفيبر لم تحدث تأثير واضح على سمك العينات المنتجة، بينما تقاربت النتائج في خاصية وزن المتر المربع وهذا يدل أن خيوط الميكروفيبر زادت من وزن المتر المربع للعينات البحثية.

حيث يتضح من الشكل رقم (٢٧) أن العينة رقم (٣٤) المنتجة بإضافة خيط الميكروفيبر لخيط الفسكوز أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (٣٣) المنتجة بخيط الفسكوز بدون إضافة لخيط الميكروفيبر وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفيبر للعينات البحثية أثناء الإنتاج قد أثرت على خواص العينات البحثية زادت من مقاومة العينات



شكل (٢٨) يوضح معامل الجودة الكلى للعينات البحثية قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر

• توجد علاقة بين جوج الماكينة وخاصية التويير.

بالرجوع للجدول رقم (٢، ٣، ٤) الخاص بنتائج الاختبارات الخاصة بالعينات البحثية و الجدول رقم (٥) الخاص بدلالة الفروق بين متوسطات قياسات الخواص الوظيفية لخامة القطن قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر والشكل رقم (٥) الخاص بقياسات خاصية التويير قبل وبعد إضافة الميكروفيبر لخامة القطن و الجدول رقم (٦) الخاص بدلالة الفروق بين متوسطات قياسات الخواص الوظيفية لخامة الفسكوز قبل وبعد إضافة خيوط الشكل رقم (١٠) الخاص بقياسات خاصية التويير قبل وبعد إضافة الميكروفيبر لخامة الفسكوز وجد أن خيوط الميكروفيبر قد زادت من مقاومة الخامات للتويير واختلفت نسب مقاومة هذه العينات للتويير باختلاف جوج الماكينة وكانت النتائج كالاتي جوج ١٢ يليه جوج ٥ يليه جوج ٧.

حيث يتضح من الشكل رقم (٢٨) أن العينة رقم (٣٦) المنتجة بإضافة خيط الميكروفيبر لخيط الفسكوز أثناء إنتاج العينات البحثية تحصر مساحة أكبر من العينة رقم (٣٥) المنتجة بخيط الفسكوز بدون إضافة لخيط الميكروفيبر وهذا يدل على أن إضافة خيوط الميكروفيبر للعينات البحثية زادت من مقاومة العينات البحثية للتويير بشكل كبير وتقاربت النتائج بشكل كبير في خاصية السمك وهذا يدل أن خيوط الميكروفيبر لم تحدث تغير واضح في سمك العينات المنتجة ، بينما تقاربت النتائج في خاصية وزن المتر المربع وهذا يدل أن خيوط الميكروفيبر زادت من وزن المتر المربع للعينات البحثية.

٤-٤-٤-٤ نتائج الفروض الإحصائية:

٤-٤-٤-١-٤-٤ اختبار الفرض الإحصائي الأول:

٤-٤-٢- نتائج اختبار الفرض الإحصائي الثاني:

• توجد علاقة بين نوع التركيب البنائي وخاصية التوبير.

بالرجوع للجدول رقم (٢، ٣، ٤) الخاص بنتائج الاختبارات الخاصة بالعينات البحثية و الجدول رقم (٥) الخاص بدلالة الفروق بين متوسطات قياسات الخواص الوظيفية لخامة القطن قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر والشكل رقم (٥) الخاص بقياسات خاصية التوبير قبل وبعد إضافة الميكروفيبر لخامة القطن و الجدول رقم (٦) الخاص بدلالة الفروق بين متوسطات قياسات الخواص الوظيفية لخامة الفسكوز قبل وبعد إضافة خيوط الشكل رقم (١٠) الخاص بقياسات خاصية التوبير قبل وبعد إضافة الميكروفيبر لخامة الفسكوز وجد أن إضافة خيوط الميكرو فيبر قد زادت من مقاومة الخامات للتوبير واختلفت نسب مقاومة هذه العينات للتوبير باختلاف نوع التركيب البنائي (سنجل جيرسيه - ريب - إنترلوك) وكانت النتائج كالاتي أن التركيب البنائي الإنترلوك أفضل تركيب بنائي مقاوم للتوبير بإضافة خيوط الميكروفيبر يليه التركيب البنائي الريب يليه التركيب البنائي السنجل جيرسيه.

٤-٤-٣- نتائج اختبار الفرض الإحصائي الثالث:

• توجد علاقة بين نوع الخامة وخاصية التوبير.

بالرجوع للجدول رقم (٢، ٣، ٤) الخاص بنتائج الاختبارات الخاصة بالعينات البحثية و الجدول رقم (٥) الخاص بدلالة الفروق بين متوسطات قياسات الخواص الوظيفية لخامة القطن قبل وبعد إضافة خيوط الميكروفيبر والشكل رقم (٥) الخاص بقياسات خاصية التوبير قبل وبعد إضافة الميكروفيبر لخامة القطن و الجدول رقم (٦) الخاص بدلالة الفروق بين متوسطات قياسات الخواص الوظيفية لخامة الفسكوز قبل وبعد إضافة خيوط الشكل رقم (١٠) الخاص بقياسات خاصية التوبير قبل وبعد إضافة الميكروفيبر لخامة الفسكوز وجد أن خيوط الميكروفيبر قد زادت من مقاومة الخامات للتوبير واختلفت نسب مقاومة هذه العينات للتوبير باختلاف نوع الخامة (قطن-فسكوز) وكانت

النتائج كالاتي: أن خامة القطن من أفضل الخامات المقاومة للتوبير يليها خامة الفسكوز.

التوصيات:

- التنسيق بين صانعي الملابس والباحثين في مجال التريكو للتوصل إلى حل المشكلات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة.

- إجراء مزيد من البحوث التطبيقية للحد من مشكلة التوبير.

المراجع

- يلداش، ابتهال يعقوب، محمد، إلهام عبد العزيز. (٢٠١٧). فاعلية معالجة الأقمشة القطنية المستخدمة في تنفيذ ملابس الأطفال بالصبغات الطبيعية المعززة بفيتامين د. مجلة الفنون والعلوم التطبيقية، ٤(٤)، ١٣-٣٠.

- أحمد، شيماء أحمد. (٢٠٢٢). تأثير استخدام خيوط الميكروفيبر في تحسين خواص الراحة والأداء لأقمشة الملابس الصيفية. مجلة التراث والتصميم، ٢(١٢)، ٢١٣-٢٣٥.

- الجمل، فيروز أبو الفتوح، محمد، حسام الدين السيد، أحمد، عاصم على محمد، محمود، هند كارم. (٢٠٢٣). تأثير اختلاف جوج الماكينة على خواص أقمشة الملابس الرياضية المنتجة من خلط الليكرا مع البولي أكريليك. مجلة الفنون والعلوم التطبيقية، ١٠(٢)، ١٧٩-١٩٤.

- محمد، حسام الدين السيد. (٢٠١٠). خامات النسيج وطبيعة أليافها المستخدمة في المنسوجات. مطبعة نانسي.

- المصري، حنان عبد النبي. (٢٠٠٧). إيجاد علاقات رياضية لتقنين مواصفات منتجات أشغال الإبرة (تريكو - كروشيه) [رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية].

- محمد، رشا عبد الهادي، على، رابية على. (٢٠١٤). تكنولوجيا إنتاج أقمشة تريكو السداء التقنية. مطابع الشرطة.

- حسنين، عبير عبد الله. (٢٠١٣). تقييم كفاءة الأداء الوظيفي لبعض أنماط الملابس الرياضية المستخدمة

- A.S.T.M., Standerd, D,٣٨٨٧ - ٩٦(٢٠٠٨).
- ASTM D٤٩٧٠/D٤٩٧٠M-١٦e٣.
- ASTM, D١٧٧٧-٩٦, Standard test methods for thickness of textile material, ٢٠٠٢.
- ASTM, D٣٧٧٦-٩٦, Standard test methods for mass per unit area (weight) of fabric, ٢٠٠٢.
- Busiliené, G., Lekeckas, K., & Urbelis, V. (٢٠١١). *Pilling resistance of knitted fabrics.* by Materials Science (Medžiagotyra), ١٧(٣), ٢٩٧-٣٠١.
- K. Senthil Kumar- MTS India Pvt Ltd,(٢٠٢١, January ٢٤), *Mechanism and Factors Affecting the Pill Formation on Fabric.* by Mazharul Islam Kiron.
- Shamima Akter Smriti, Md. Azharul Islam, (١٢- ٢٠١٥), *An Exploration on Pilling Attitudes of Cotton Polyester Blended Single Jersey Knit Fabric After Mechanical Singeing.* by Science Innovation. Vol. ٣, No. ١, - doi: ١٠,١١٦٤٨/j.si.٢٠١٥٠٣٠١.
- في رياضة التايكوندو [رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية].
- السيد، فتحي إسماعيل، إبراهيم، مجدي عبد الرحمن. (٢٠١٠). *الألياف والخيوط الصناعية.* صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات.
- إسماعيل، محمد صبري. (٢٠١٢). *خامات النسيج.* مطابع نوبار العبور.
- محمد، حسام الدين السيد. (٢٠١٢). *تأثير اختلاف طرق صباغة البوليستر على الخواص الميكانيكية لها.* المؤتمر الدولي الثاني لكلية الفنون التطبيقية، "التصميم بين الابتكار والاستدامة"، جامعه حلوان.
- عبد الغفور، محمد جمال، رضوان، جمال عبد الحميد، أبو النجا، هبة الله. *تأثير استخدام خيوط الشانيليا المنتجة من الميكروفيبر بولى استر على خواص أقمشة المفروشات.* مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية (MJAF) المجلد ٤، العدد ١٤، مارس وإبريل ٢٠١٩، الصفحة ٣٣٦-٣٦١.
- الجوهري، نهاد صابر، سعد، حسناء السيد، السيد، هناء محمد، إبراهيم، نهاد أحمد. (٢٠١٦). *إمكانية الاستفادة من إعادة تدوير بقايا الأقمشة لإثراء الملابس الخارجية للسيدات.* مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، كلية التربية النوعية، العدد (٤٢).
- شلبي، هبا عبد العزيز، الفار، هايدي إبراهيم، الجمل، فيروز أبو الفتوح. (٢٠٢٠). *تأثير أقمشة تريكو اللحمة المزروجة على خاصية الغزل الحراري.* مجلة الفنون والعلوم التطبيقية، ٧(٤)، ١٢٥-١٤٢.

Abstract:

Topper is considered an undesirable property as it badly affects the appearance of the fabrics, and the topper is produced as a result of friction, which is considered one of the basic properties that affect the consumption life of knitted fabrics.

Research problem:

- Improving the properties of weft knitting fabrics by adding microfiber yarns.
- Overcoming the problem of topping up by adding microfiber yarns to weft knitting fabrics.

research aims:

- Studying the effect of different machine geometry on the looping property of weft knitted fabrics for outerwear.
- Studying the effect of different structural composition on the tufting property of weft knitted fabrics for outerwear.
- Studying the effect of different material types on the tufting property of weft knitted fabrics for outerwear.

research importance:

- Possibility of increasing the consumption life of outer knitwear.
- Improving the appearance of outer knitwear by reducing the problem of pilling that affects the outer shape of the garment.

Where the research samples were produced from two raw materials (cotton - viscose) with different gauges, so the gauze (°_ √_ ١٢) was used and structural compositions (single jersey - rib - interlock), where two types of fabric were produced, one without adding microfiber threads and the other with microfiber threads added to it, and tests were conducted for the samples before adding microfiber threads and after adding microfiber threads, where tests (number of rows - number of columns - thickness - weight of a square meter - load) were conducted Beer) and the results revealed:

- The best gauge for the machine to produce fabrics resistant to pilling is (١٢) gauge, followed by (√) gauge, followed by (°) gauge.
- The best structural composition for producing the collection of pilling-resistant single jersey fabrics. The weave composition is Rib, followed by the single interlock combination.
- The best anti-pilling material.