

دراسة تجريبية لتقييم كفاءة بعض المواد النانومترية في تقوية طبقة الألوان المنفذة على الآثار الخشبية

عزيزة يحيى عثمان أبو جليل *

طالبة ماجستير، كلية الآثار، جامعة الفيوم & أخصائي ترميم آثار، وزارة السياحة والآثار، الفيوم، مصر

أ.د. عبد الرحمن محمد السروجي

أستاذ ترميم وصيانة المواد العضوية والأيقونات، ووكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب، جامعة الفيوم، الفيوم، مصر

أ.د. وائل صبرى محمد

أستاذ كيمياء المواد البوليمرية النانومترية بقسم البوليمر والمخضبات، المركز القومي للبحوث، القاهرة

م. عبد القادر صالح عبد القادر

مسئول الأعمال الفنية ورئيس قسم الأخشاب بالمخزن المتحفى بكم أوشيم، وزارة السياحة والآثار، الفيوم

م. أحمد محمد محمود طلبية

مدير عام ترميم آثار كوم أوشيم، وزارة السياحة والآثار، الفيوم

الملخص

تهدف الدراسة إلى تقييم كفاءة بعض المواد النانومترية المستخدمة في تقوية الآثار الخشبية الملونة، حيث يتم من خلالها تحديد أفضل مادة أعطت كفاءة أعلى في تقوية طبقة الألوان، فيما لا يضر الآثار وليس لها تأثير ضار على طبقة الألوان أو حدوث أي تغير لوني ملحوظ للمواد الملونة وكذلك المواد التي لها مقاومة للعوامل المتلفة ولها خاصية الاستدامة، تمت المقارنة بين عدد من مواد التقوية النانومترية والمفاضلة بينهم لاختيار الأفضل والأنسب، تم إعداد عدد من العينات التجريبية وكذلك إعداد أفلام (طبقة رقيقة) لمواد التقوية والتي تم تعريضها لنفس العوامل الطبيعية الفيزيائية والكيميائية التي تعرض لها الآثار لإجراء التجارب عليها، فقد تم اختيار خشب الصنوبر في إعداد عينات الاختبار واستخدام مادة Nano Klucel G تركيز ١%، ٢%، Nano Klucel E تركيز ١%، ٢%، Nano Methyl cellulose تركيز ١%، ٢% في تقوية طبقة الألوان، وقد تم عمل عدة اختبارات وفحوص لتقييم كفاءة كل مادة واختيار أفضل مادة للتقوية، وبعد الانتهاء من الاختبارات والفحوص أعطت مادة Nano Klucel G تركيز ١% أعلى كفاءة في التقوية وأقل نسبة تغير لوني، يليها مادة Nano Methyl cellulose تركيز ١%، ثم مادة Nano Klucel G تركيز ٢%، ثم مادة Nano Methyl cellulose تركيز ٢%، وأخيرًا مادة Klucel E تركيز ٢%.

الكلمات الدالة

الأخشاب الملونة؛ التقوية؛ المواد النانوية؛ التغير اللوني؛ التقادم الحراري.

Article History

Received: 13/4/2025

Accepted: 24/5/2025

DOI: 10.21608/lijas.2025.375283.1073

An experimental study to evaluate the efficiency of some nanomaterials in Consolidation the paint layer applied to wooden artifacts

Aziza Yahiya Othman Abo-Gleil

Master's Student, Faculty of Archaeology, Fayoum University & Conservator, Ministry of Tourism and Antiquities, Fayoum

Prof. Dr. Abdel-Rahman Mohamed El-Sorogy

Professor of Organic Materials Conservation, and Vice Dean of the Faculty of Archaeology for Education and Student Affairs, Fayoum University

Prof. Dr. Wael Sabry Mohamed

Professor of Nanoscale Polymer Chemistry, Department of Polymers and Pigments, National Research Center

Eng. Abdel Qader Saleh Abdel Qader

Artistic Works Officer and Head of the Wood Section, Museum Storehouse, Kom Oshim, Ministry of Tourism and Antiquities, Fayoum

Eng. Ahamed Mohamed Mahmoud Tolba

Director General of the Restoration of Kom Oshim Monuments, Ministry of Tourism and Antiquities, Fayoum

Abstract

The study aims to evaluate the efficiency of some nanomaterials used in Consolidation colored wooden monuments, through which the most efficient material in Consolidation the color layer is determined, Without harming the monument or having a harmful effect on the color layer or causing any noticeable color change to the colored materials, as well as materials that are resistant to damaging factors and have the property of sustainability, where a number of nanometric Consolidation materials were compared and compared to choose the best and most appropriate, where a number of experimental samples were prepared as well as films of Consolidation materials that were exposed to the same natural physical and chemical factors that the monument was exposed to conduct experiments on them, where pine wood was chosen to prepare the test samples and used Nano Klucel G at a concentration of 1:2%, Nano Klucel E at a concentration of 2:1%, Nano Methyl cellulose at a concentration of 1:2% in Consolidation the color layer, and after completing the experiments and tests, Nano Klucel G at a concentration of 1% gave the highest efficiency in Consolidation and the lowest percentage of color change, followed by Nano Methyl cellulose at a concentration of 1%.

Keywords

Colored Wood; Consolidation; Nanomaterials; Color measurement; Thermal ageing

مقدمة

كان يسعى الإنسان منذ تواجده دائماً للتعبير عن أفكاره ومعتقداته وكل ما يدور حوله من أحداث حتى وجد طريقته بالرسم واللون وبدأ يسخر ويطوع المواد من حوله لتصنيع تلك الألوان ثم الحاجة بعد ذلك إلى مواد أخرى لتثبيتها، وقد كان تلوين الأسطح الخشبية خلال العصور المصرية القديمة أما بالتلوين على سطح الخشب مباشرة بلون واحد كأرضيه من أحد الألوان الطبيعية ليعطى السطح لون موحد يستطيع بعد ذلك الرسم عليه^(١)، وكانت طبقة الألوان تتكون من المواد الملونة الطبيعية وأحد الوسائط العضوية التي تقوم بربط المواد الملونة مع أرضية التحضير أو الحامل الخشبي مباشرة^(٢)، وتطورت المواد الملونة بشكل كبير في تحضيرها وخاصة في وسائطها بتطور الإنسان واكتشاف الخامات الموجودة حوله^(٣)، فقد كان المصري القديم يستخدم خمس مواد ملونة في الدولة القديمة ولكن تطور في الدولة الحديثة فأصبح لديه العديد من المواد الملونة ودرجات لونية أكثر تمكنه وتساعده في تنفيذ الرسوم والتصوير بدقة عالية^(٤)، وتتعرض طبقة الألوان للكثير من عوامل التلف التي تؤدي إلى إحداث العديد من مظاهر التلف بها من تغير لوني وتبقع وإنفصال وتقشر طبقة الألوان وفي بعض الأحيان فقد كامل لطبقة الألوان الموجودة على السطح وخاصة في مناطق الربط بين الخشب وطبقة الألوان إذا كانت الألوان منفذة مباشرة على الخشب كما يحدث تحلل للوسيط اللوني فيؤدي ذلك إلى حدوث تشققات وإنفصالات وتقشر طبقة الألوان^(٥)، وتعد عملية التقوية وخاصة طبقة الألوان من أهم عمليات الترميم والصيانة للآثار الخشبية الملونة حيث تقوم بتحسين خواص مكوناتها ومقاومتها لعوامل التلف المختلفة وهناك العديد من مواد التقوية الطبيعية والمخلقة المستخدمة في عمليات تقوية الآثار^(٦)، وتعتبر تكنولوجيا النانو من أهم التطبيقات في مجال ترميم الآثار وخاصة في تقوية الآثار الخشبية الملونة واستخدام المواد النانوية لها دور فعال في تحسين خصائص مواد التقوية المستخدمة^(٧)، كما أنها لها القدرة على التغلغل بعمق داخل الآثر نتيجة لصغر حجم جزيئاتها وبالتالي فهي تعطى نتيجة تقوية أعلى من مواد التقوية التقليدية^(٨)، وقد كان الهدف الرئيسى لعملية التقوية هو الحفاظ على طبقة الألوان من عوامل التلف التي تتعرض لها كذلك فإن إختيار مادة التقوية المناسبة لها دور كبير في نجاح عملية التقوية فيجب أن يتوافق تركيبها الكيميائي مع طبيعة الآثر المراد تقويته حتى لا تسبب له أى أثار ضارة^(٩).

١- المواد والطرق Materials and methods :

١-١ المواد

Klucel G هيدروكسي بروبيل السليلوز (HPC) Hydroxy Propyl Cellulose (HPC) تركيبه الكيميائي $(CH_2CH(OH)CH_3)^{(١٠)}$ ، (إنتاج شركة Merck Life Science BV- Hoeilaart- Belgium).

تم استخدام Klucel G في تقوية المواد العضوية من قبل العديد من الباحثين وكان له نتائج جيدة في عملية التقوية ولم يحدث تغيرات لونه في طبقات الألوان، كما ساعد في الحفاظ على المظهر الطبيعي للمادة الأثرية^(١١)، ويتميز Klucel G بلونه الشفاف على السطح كما أنه ذات مرونة عالية^(١٢)، وتم استخدام على نطاق واسع كمادة لتوحيد الألوان غير لامعة على السطح^(١٣)، وهو من المواد المستحب استخدامها في تقوية الآثار التي يؤثر عليها الماء^(١٤).

Klucel E هيدروكسي بروبيل السليلوز $CH_2CH(OH)CH_3$

(إنتاج شركة Merck Life Science BV- Hoeilaart- Belgium).

تتميز مادة Klucel E بنسبة لزوجة منخفضة كما أن تم استخدام Klucel E بنسبة ١% في عمليات التقوية والتدعيم^(١٥)، وقد تم استخدامه بشكل شائع في مجال حفظ الآثار والمواد العضوية وذلك لتوافقه مع التركيب الكيميائي للقطع الأثرية^(١٦).

Methyl cellulose تركيبة الكيميائي CH_2OCH_3 ^(١٧)

(إنتاج شركة Merck Life Science BV- Hoeilaart- Belgium).

هو مسحوق أو حبيبات بيضاء^(١٨)، هو إحدى إثارات السليلوز غير الأيونية ويتم تحضيره عن طريق معالجة لب الخشب كيميائياً بقلوى بعد ذلك بكلوريد الميثيل للحصول على ميثيل سليلوز^(١٩)، يعتبر السليلوز من المواد الهامة المستخدمة في تقوية الآثار الخشبية نظراً لتوافره وخصائصه المميزة وقدرته على التغلغل داخل السطح^(٢٠)، يذوب الميثيل سليلوز في الماء وهو مادة إسترجاعية تستخدم كطلاء لطبقة الألوان يمكن إسترجاعه^(٢١)، وقابل للأمتزاج مع الكحول الإيثيلي حتى ٥٠% بعد إذابته في الماء ويمتاز باللزوجة العالية في التركيزات المنخفضة^(٢٢).

تم استخدام خشب الصنوبر في إعداد العينات (حامل خشبي لطبقة اللون) (هو من الأخشاب التي أستوردها المصري القديم وتم استخدامها في أعمال النجارة وصناعة التوابيت الخشبية)^(٢٣)، وأستخدم المواد الملونة الأتية في عمليات التلوين (الأزرق المصري - الأبيض (كالسيت) - أحمر الهيماتيت - أصفر الأوربمنت - أسود الكربون)^(٢٤) إنتاج شركة MORGAN SPECIALITY CHEMICALS CO، كما استخدم زلال البيض كوسيط لوني^(٢٥).

٢-١ الطرق

١-٢-١ تحضير العينات

- تم إعداد قطع خشبية مقاس ٢٥×٥×٥سم، (إستبعاد القطع الخشبية التي تحتوى على عيوب، وتم تقسيم المساحة إلى مربعات ٥×٥سم لعمل ما يشبه (باليتة) الألوان صورة رقم (١).
- تم تطبيق طبقة الألوان على الخشب مباشرة مع مراعاة إستخدام فرشاة لكل لون على حدى.
- تم ترك القطع الخشبية لمدة أسبوعين لتجف في درجة حرارة الغرفة.

١-٢-٢ عمليات التقادم للعينات التجريبية:

- تم عمل تقادم للعينات التجريبية (حرارى - ضوئى) قبل تطبيق مواد التقوية المختارة للوصول إلى حالة مشابهة لحالة الأثر، وبعد تطبيق مواد التقوية تم ترك العينات لتجف في درجة حرارة الغرفة، ثم عمل تقادم للعينات مرة أخرى بعد إتمام الجفاف.

- التقادم الحرارى Heat Exposure

- تم وضع العينات داخل فرن حرارى عند درجة حرارة ٨٠ درجة مئوية ورطوبة نسبية ٦٥% لمدة ١٠ أيام متواصلة.

وتم عمليات التقادم بمعمل المخزن المتحفى بكم أوشيم بإستخدام فرن "BIOTECH BTC COMPANY FOR MEDICAL AND LABATORY EQUIPMENTS".

- التقادم الضوئى

- تمت عملية التقادم الضوئى من خلال تعريض العينات لتأثير الأشعة فوق بنفسجية لما لها من تأثير متلف على الأثر، وذلك بتعريض العينات ل UV Lamp, 253.6nm لمدة ١٠ أيام متواصلة، وكانت المسافة بين العينات ومصدر الضوء ١٢,٥سم (عند درجة حرارة ٢٥:٣٠ درجة مئوية، ورطوبة نسبية ٣٥% ± ٥)، و تم التقادم الضوئى بمعمل كلية الآثار - جامعة الفيوم^(٢٦).

١-٢-٣ تحضير المواد

- طريقة تحضير Nano Klucel E

- تم تحضير محاليل بوليمر Klucel E باستخدام Klucel E بتركيزين مختلفين ١% و ٢% وذلك عن طريق إذابة ١ و ٢ جرام من بوليمر (Klucel E) كمذاب بشكل منفصل في ١٠٠ مل من الإيثانول. تم إدخال كل محلول إلى جهاز الموجات فوق الصوتية بقوة ٤٠٠ وات لمدة ١٥ دقيقة عند درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية بتردد ٢ ميغا هرتز (التردد المركزي ٠,٧ ميغا هرتز وعرض النطاق ١,٤ ميغا هرتز). درجة

القياسات ± 10 م/ثانية باستخدام منظار الذبذبات (منظار الذبذبات بقاعدة زمنية ٦٠ ميغا هرتز، فيليبس، هولندا).

- طريقة تحضير Nano Klucel G

تم تحضير محاليل بوليمر Klucel G باستخدام Klucel G بتركيزين مختلفين ١% و ٢% بنفس طريقة التحضير السابقة.

- طريقة تحضير Nano Methyl cellulose

تم تحضير محاليل بوليمر ميثيل السليلوز باستخدام منتج ميثيل السليلوز من تركيزين مختلفين ١% و ٢% بنفس طريقة التحضير السابقة.

٢- الفحص والتحليل

٢-١ تم عمل أفلام (طبقة رقيقة) لمواد التقوية المستخدمة في تقوية العينات التجريبية وإجراء الاختبارات الآتية عليها:

- اللون والشفافية

- المرونة

- الإنكماش

٢-٢ قياس التغير في الوزن

لتقدير مدى الزيادة في وزن العينات بعد تشرب مواد التقوية لها تم إتباع الخطوات الآتية:

- إعداد العينات المتقدمة وإعطاء كل عينة رقم خاص بها.

- وزن العينات بميزان إلكتروني حساس وتسجيل قراءة كل عينة.

- تقوية العينات بتشرب كل منها بإحدى مواد التقوية حتى التشرب التام لها.

- تترك العينات في مكان متجدد الهواء لمدة ٢٤ ساعة ثم يعاد وزنها وتسجل القراءات لكل عينة.

- يتم حساب نسبة الزيادة في الوزن بالتعويض في القانون التالي^(٢٧):

$$\text{نسبة الزيادة في الوزن \%} = \frac{\text{وزن العينة بعد التشرب} - \text{وزن العينة قبل التشرب}}{\text{وزن العينة قبل التشرب}} \times 100$$

٢-٣- تسجيل سلوك مواد التقوية أثناء عملية التطبيق :

- حيث تم تسجيل كافة الملاحظات لكل مادة على حدى أثناء عملية التطبيق من حيث درجة إمتصاص السطح لكل مادة، وسرعة جفاف المادة عند التطبيق فى كل طبقة، وظهور طبقة لامعه على السطح من عدمه بعد الإنتهاء من تطبيق المادة، والتغير المبدئى للألوان بعد التطبيق مباشرة.

٢-٤ الأجهزة المستخدمة

٢-٤-١ التقادم الحرارى : وتم بإستخدام فرن BTC "BIOTECH COMPANY FOR MEDICAL AND LABATORY EQUIPMENTS" - بمعمل قسم الترميم بالمخزن المتحفى بكموم أوشيم-الفيوم.
٢-٤-٢ التقادم الضوئى: وتم بإستخدام UV Lamp, 253.6nm - وتم التقادم بمعمل كلية الآثار جامعة الفيوم.

٢-٤-٣ التصوير والتسجيل الفوتوغرافى: تم التصوير بإستخدام كاميرا SONY 10 optical zoom.
٢-٤-٤ الميكروسكوب الرقمي USB-Digital Microscope : USB Digital microscope model "VehoVMS-004 DELUXE" magnify the objects up to 500X. (OM)
٢-٤-٥ الميكروسكوب الديجيتال Zeiss Microscope Leica M 715a : Digital microscope and Leica MZ6 is characterized by VHX-970F Keyence, 1/1.8 inch, 3.19 megapixel CMOS image, virtual pixels: 2048 (H) ×1536 (V)"Germany".

٢-٤-٦ الميكروسكوب الإلكتروني النافذ (TEM) : تم الفحص المورفولوجى للمركبات النانوية المحضرة بإستخدام الميكروسكوب الإلكتروني النافذ (TEM) للحصول على صورة عالية الدقة ثلاثية الأبعاد^(٢٨) بواسطة JEOL-1230 electron microscope operated at 60 KV (JEOL Ltd., Tokyo, Japan). وقد تم الفحص بالمعهد القومى للبحوث بالدقى.

٢-٤-٧ التحليل بإستخدام FTIR: يعتبر واحد من أكثر الطرق أو التحليلات قوة وسهولة في الإستخدام وهو تحليل غير متلف للعينة^(٢٩) أستخدم التحليل بالأشعة تحت الحمراء Ftir (بمعمل كلية الآثار جامعة الفيوم) بإستخدام جهاز Everest ATR-Factory Preset-Znse with a resolution of 4cm-1 in the 400cm-1 range . Thermo scientific-Nicolet Summit Lite . من شركة

٢-٤-٨ القياس بإستخدام جهاز التغير اللونى : تم قياس التغير اللونى بمعمل كلية الآثار جامعة الفيوم. حيث تم إستخدام نظام CIE Lab وهى إختصار للكلمة الفرنسية Commission International de l'Eclairage وهو نظام دولى يعتمد على الرموز ($L^* - a^* - b^* - E$)^(٣٠)، و تم بإستخدام جهاز

Spectro densitometer “Exact X-Rite,Switze land”. والذي يتم من خلاله قياس التغير اللوني طبقاً للمعادلة التالية:

$$\Delta E = \sqrt{[(\Delta L)^2 + (\Delta a)^2 + (\Delta b)^2]}$$

$$\Delta L^* = L^*_{sample} - L^*_{standard}$$

$$\Delta a^* = a^*_{sample} - a^*_{standard}$$

$$\Delta b^* = b^*_{sample} - b^*_{standard}$$

٣- النتائج

٣-١ الميكروسكوب الإلكتروني النافذ (TEM)

توضح صورة رقم (٢) شكل Nano Klucel E تحت الميكروسكوب النافذ Tem حيث تتراوح حجم حبيبات المادة من ٢١:٥٠ نانو متر، كما توضح صورة رقم (٣) شكل Nano Klucel G تحت الميكروسكوب النافذ Tem بأحجام مختلفة أقل من ١٠٠ نانومتر، وتوضح صورة رقم (٤) شكل Nano Methyl cellulose تحت الميكروسكوب النافذ Tem حيث تتراوح حجم حبيبات المادة من ٢٠:٤٠ نانو متر.

٣-٢ نتيجة قياس التغير اللوني للعينات قبل وبعد التقادم

التغير اللوني لعينات اللون الأبيض المعالجة

جدول (١) يوضح التغير اللوني لعينات اللون الأبيض

مواد التقوية	قبل التقادم				بعد المعالجة			
	L*	a*	b*	ΔE	L*	a*	b*	ΔE
Nano KG1%	94.94	0.18	4.59	1.39	96.23	0.25	7.24	2.95
Nano KG2%	92.81	0.43	6.49	3.99	94.92	0.49	10.22	4.29
Nano KE1%	92.2	0.8	5.97	٤,٤١	96.75	0.14	9.85	6.02
Nano KE2%	90.9	0.55	8.34	٦,٦١	95.71	0.78	12.78	6.55
Nano M1%	94.41	0.31	6.36	٢,٢٢	96.45	0.35	9.54	3.78
Nano M2%	22.99	0	0.45	٣,٦٧	27.22	1.02	-0.52	4.35

التغيير اللوني لعينات اللون الأصفر المعالجة

جدول (٢) يوضح التغيير اللوني لعينات اللون الأصفر

مواد التقوية	قبل التقادم			بعد المعالجة				
	L*	a*	b*	ΔE	L*	a*	b*	ΔE
Nano KG1%	64.48	17.94	51.39	3.23	65.86	20.06	53.75	3.46
Nano KG2%	59.28	19.05	48.29	8.68	63.02	22.31	51.09	5.70
Nano KE1%	58.7	19.82	51.26	٩,١٩	62.78	24.85	54.69	7.33
Nano KE2%	57.12	19.33	47.72	١١,٠٢	62.32	23.12	52.12	7.80
Nano M1%	63.36	18.45	51.7	٤,٤٠	65.42	21.56	54.13	4.45
Nano M2%	62.68	17.7	49.45	٤,٥٠	64.54	21.2	53.02	5.33

التغيير اللوني لعينات اللون الأحمر المعالجة

جدول (٣) يوضح التغيير اللوني لعينات اللون الأحمر

مواد التقوية	قبل التقادم				بعد المعالجة			
	L*	a*	b*	ΔE	L*	a*	b*	ΔE
Nano KG1%	42.74	16.26	10.14	1.39	44.56	18.57	12.1	3.53
Nano KG2%	36.77	16.98	10.46	6.60	42.12	20.08	13.55	6.91
Nano KE1%	36.64	17.18	10.59	٦,٧٢	42.04	21.87	13.89	7.88
Nano KE2%	35.98	17.75	11	٧,٣٩	42.31	22.43	15.22	8.93
Nano M1%	38.88	14.19	11.01	٣,٩٥	41.79	16.75	13.78	4.76
Nano M2%	36.79	17.35	10.97	٥,٥٢	41.3	20.18	13.19	5.77

التغيير اللوني لعينات اللون الأزرق المعالجة

جدول (٤) يوضح التغيير اللوني لعينات اللون الأزرق

مواد التقوية	قبل التقادم				بعد التقادم			
	L*	a*	b*	ΔE	L*	a*	b*	ΔE
Nano KG1%	26.81	-3.16	- 14.25	1.12	29.31	-1.89	-12.22	3.46
Nano KG2%	25.99	-2.09	- 11.52	4.03	30.25	-1.98	-7.15	6.10
Nano KE1%	25.34	-1.5	-9.15	٦,٥٠	30.8	-0.65	-3.42	7.96
Nano KE2%	25.25	-0.57	-7.23	٨,٥٨	32.45	-0.09	-3.75	8.01
Nano M1%	27.8	-3.69	- 12.99	٣,٩٧	30.15	-2.25	-9.88	4.16
Nano M2%	26.09	-1.66	- 11.84	٣,٩٧	30.08	-1.64	-8.46	5.23



التغيير اللوني لعينات اللون الأسود المعالجة

جدول (٥) يوضح التغيير اللوني لعينات اللون الأسود

مواد التقوية	قبل التقادم				بعد التقادم			
	L*	a*	b*	ΔE	L*	a*	b*	ΔE
Nano KG1%	23.04	0.09	0.41	3.19	27.09	0.18	0.47	4.05
Nano KG2%	22.7	0.13	0.01	3.97	27.13	0.17	0.08	4.43
Nano KE1%	22.47	0.06	-0.14	٣,٨٢	28.13	0.13	-0.08	5.66
Nano KE2%	21.66	0.19	0.34	٤,٥١	28.86	0.26	0.42	7.20
Nano M1%	23.14	0.06	-0.3	٣,٦٧	27.43	0.08	-0.1	4.29
Nano M2%	22.99	0	-0.45	٣,٦٧	27.22	1.02	-0.52	4.35

٣-٣ نتيجة اختبار أفلام (طبقة رقيقة) مواد التقوية

جدول رقم (٦) يوضح نتيجة اختبار أفلام مواد التقوية

م	مادة التقوية	التركيز	اللون والشفافية	الانكماش	صور توضح نتيجة اختبار الانكماش	المرونة	صور توضح نتيجة اختبار المرونة
١	Nano Klucel G	%١	شفاف	لا يوجد		مرن	
٢	Nano Klucel G	%٢	شفاف	لا يوجد		مرن	
٣	Nano Klucel E	%١	شفاف	متوسط		مرن	
٤	Nano Klucel E	%٢	شفاف	متوسط		مرن	
٥	Nano Methyl cellulose	%١	يميل للأصفر	متوسط		شبه مرن	
٦	Nano Methyl cellulose	%٢	يميل للأصفر	عالي		قصيم	

٣-٤ نتيجة قياس التغير في الوزن

جدول رقم (٧) يوضح نتيجة التغير في الوزن للعينات قبل وبعد التقوية

مادة التقوية	تركيز	وزن العينة قبل التشرب جم	وزن العينة بعد التشرب جم	نسبة الزيادة في الوزن %	التغير في الوزن
Nano Klucel G	١% كحول إيثيلي	١١٥	١٢٢	٦,٠٨	XX
Nano Klucel G	٢% كحول إيثيلي	١٠٣	١٠٩	٥,٨٢	χ
Nano Klucel E	١% كحول إيثيلي	٩٧	١٠٢	٥,١٥	χ
Nano Klucel E	٢% كحول إيثيلي	١٠٥	١١٠	٤,٧٦	χ
Nano Methyl cellulose	١% كحول إيثيلي	١١١	١٢٠	٨,١٠	XXX
Nano Methyl cellulose	٢% كحول إيثيلي	١٠٨	١١٦	٧,٤٠	XX

٣-٥ نتيجة تسجيل سلوك مواد التقوية أثناء عملية التطبيق

جدول (٨) يوضح سلوك مواد التقوية أثناء التطبيق على العينات التجريبية

مادة التقوية	تركيز	إمتصاص السطح	الجفاف	تكون طبقة لامعة	الملاحظة بالعين المجردة
Nano Klucel G	١%	معتدل	معتدل	لا يوجد	تغير طفيف
Nano Klucel G	٢%	بطئ	بطئ	غير ملحوظ	تغير طفيف
Nano Klucel E	١%	سريع	متوسط	لا يوجد	غمقان طبقة الألوان
Nano Klucel E	٢%	بطئ جداً	بطئ جداً	يوجد	غمقان طبقة الألوان
Nano Methyl cellulose	١%	سريع جداً	سريع جداً	لا يوجد	لا يوجد
Nano Methyl cellulose	٢%	سريع	سريع	لا يوجد	تغير طفيف

٣-٦ التصوير والتسجيل الفوتوغرافي

٣-٧ الميكروسكوب الرقمي USB Digital microscope

٣-٨ الميكروسكوب الرقمي Digital microscope







جدول (٩) يوضح مقارنة التغير اللوني لعينة اللون الأحمر المعالجة وغير المعالجة باستخدام الفحص المجهرى والتصوير الفوتوغرافي

الفحص	مادة التقوية	عينة غير معالجة	Nano Klucel %G1	Nano Klucel %G2	Nano Klucel %E1	Nano Klucel %٢E	Nano Methyl cellulose 1%	Nano Methyl cellulose 2%
التصوير الفوتوغرافي								
USB Digital microscope								
Digital microscope								










جدول (١٠) يوضح مقارنة التغير اللوني لعينة اللون الأبيض المعالجة وغير المعالجة باستخدام الفحص المجهرى والتصوير الفوتوغرافي

الفحص	مادة التقوية	عينة غير معالجة	Nano Klucel %G1	Nano Klucel %G2	Nano Klucel %E1	Nano Klucel %٢E	Nano Methyl cellulose 1%	Nano Methyl cellulose 2%
التصوير الفوتوغرافي								
USB Digital microscope								
Digital microscope								


جدول (١١) يوضح مقارنة التغير اللوني لعينة اللون الأصفر المعالجة وغير المعالجة باستخدام الفحص المجهرى والتصوير الفوتوغرافى

الفحص	مادة التقوية	عينة غير معالجة	Nano Klucel %G1	Nano Klucel %G2	Nano Klucel %E1	Nano Klucel %E2	Nano Methyl cellulose 1%	Nano Methyl cellulose 2%
التصوير الفوتوغرافى								
USB Digital microscope								
Digital microscope								

جدول (١٢) يوضح مقارنة التغير اللوني لعينة اللون الأزرق المعالجة وغير المعالجة باستخدام الفحص المجهرى والتصوير الفوتوغرافى


الفحص	مادة التقوية	عينة غير معالجة	Nano Klucel %G1	Nano Klucel %G2	Nano Klucel %E1	Nano Klucel %E2	Nano Methyl cellulose 1%	Nano Methyl cellulose 2%
التصوير الفوتوغرافى								
USB Digital microscope								
Digital microscope								

جدول (١٣) يوضح مقارنة التغير اللوني لعينة اللون الأسود المعالجة وغير المعالجة باستخدام الفحص المجهرى والتصوير الفوتوغرافى

الفحص	مادة التقوية	عينة غير معالجة	Nano Klucel %G1	Nano Klucel %G2	Nano Klucel %E1	Nano Klucel %E2	Nano Methyl cellulose 1%	Nano Methyl cellulose 2%
التصوير الفوتوغرافى								
USB Digital microscope								
Digital microscope								


٩-٣ التحليل باستخدام FTIR قبل وبعد التقادم الحرارى

- مادة Nano Klucel G




شكل رقم (1) يوضح نتيجة تحليل FTIR لمادة Nano Klucel G قبل وبعد التقادم الحرارى

- مادة Nano Klucel E



شكل رقم (٢) يوضح نتيجة تحليل FTIR لمادة Nano Klucel E قبل وبعد التقادم الحرارى

- مادة Nano Methyl cellulose



شكل رقم (3) يوضح نتيجة تحليل FTIR لمادة Nano Methyl cellulose قبل وبعد التقادم الحرارى

٤ - الخاتمة والنتائج:

- من خلال فحص عينات من مواد التقوية تحت الميكروسكوب الإلكتروني النافذ (TEM) فقد أوضح شكل مواد التقوية في حجم النانو، فقد أظهر الميكروسكوب النافذ (TEM) حجم مادة Nano Klucel E حيث تتراوح حجم المادة بين (٢١:٥٠) نانومتر صورة رقم (٢)، كما أظهرت مادة Nano Klucel G في أحجام أقل من ١٠٠ نانومتر صورة رقم (٣)، ومادة Nano Methyl cellulose في أحجام مختلفة تتراوح بين (٢٠:٤٠) نانومتر صورة رقم (٤).
- وقياس التغير اللوني للعينات التجريبية قبل وبعد التقادم تم التعرف على نسبة التغير اللوني التي أعطتها كل مادة، فقد تسببت مواد التقوية في تغير الألوان بدرجات مختلفة، فقد أعطت مادة Nano Klucel G تركيز ١% أقل نسبة تغير لوني للألوان حيث يتضح من خلال فحص عينات اللون الأبيض حدوث تغير في القيم اللونية والتي سجلت معدل E٨ حوالي ١,٣٩ قبل التقادم وزادت نسبة التغير بعد التقادم حيث سجلت E٨ حوالي ٢,٩٥ مما يدل على تأثر العينة بعمليات التقادم جدول (١)، أما بالنسبة لعينات اللون الأصفر فقد سجلت E٨ حوالي ٣,٢٣ قبل التقادم وزادت نسبة التغير بعد التقادم حيث سجلت E٨ حوالي ٣,٤٦ جدول (٢)، كما سجلت E٨ للون الأحمر تغير لوني بنسبة ١,٣٩ قبل التقادم وزادت نسبة التغير بعد التقادم حيث سجلت E٨ حوالي ٣,٥٣ جدول (٣)، وسجل اللون الأزرق E٨ تغير لوني بنسبة ١,١٢ قبل التقادم وزادت نسبة التغير بعد التقادم حيث سجلت E٨ حوالي ٣,٤٦ جدول (٤)، وسجل E٨ للون الأسود بنسبة ٣,١٩ قبل التقادم وزادت نسبة التغير بعد التقادم حيث سجلت E٨ حوالي ٤,٠٥ جدول (٦)، تليها مادة Nano Klucel G تركيز ٢%، ومادة Nano Methyl cellulose تركيز ١%، ٢% أعطت تغير لوني طفيف في الألوان، أما مادة Nano Klucel E فقد أعطت تغير لوني ملحوظ بشكل كبير فتسببت في غمان طبقة الألوان.
- ويتضح من خلال الفحص البصري والفحص الميكروسكوبي تغلغل مادة Nano Klucel G تركيز ١% داخل طبقة الألوان والخشب غير مكونه أي رواسب على السطح مسببه تغير غير ملحوظ في درجة الألوان مقارنة بمواد التقوية الأخرى المستخدمة في المعالجة، تليها Nano Klucel G تركيز ٢% ، ثم مادة Nano Methyl cellulose تركيز ١%، ٢% حيث سببت تغير لوني طفيف تاركه حبيبات ورواسب قليلة بيضاء على سطح طبقة الألوان، أما مادة Nano Klucel E تركيز ١%، ٢% فقد سببت تغير لوني ملحوظ يرى بالعين المجردة وأدت إلى غمقان في طبقة الألوان مكونة طبقة شبة لامعة على السطح.
- بناءً على الاختبارات السابقة التي تمت على أفلام (الطبقة الرقيقة) من مواد التقوية المستخدمة في تقوية طبقة الألوان حيث تم إثبات تعرض بعض خواص هذه المواد للتغير الذي يمكن إرجاعه إلى تأثير العديد من عوامل التلف سواء الفيزيائية أو الكيميائية التي تتوفر خلال عمليات التقادم، وقد تراوح


- تأثير هذه العمليات من مادة إلى أخرى حسب طبيعة وتركيب هذه المواد حيث لوحظ الآتي:
- فقدان معظم أفلام (الطبقة الرقيقة) مواد التقوية المتقدمة جزء من مرونتها فقد لوحظ أن مادة Nano Methyl cellulose تركيز ١%، ٢% فقدت جزء كبير من مرونتها، ومادة Nano Klucel E تركيز ١%، ٢% فقدت مرونة، أما مادة Nano Klucel G تركيز ١%، ٢% قد احتفظت مرونتها بشكل كبير، جدول (٦).
 - تعرضت مادة Nano Methyl cellulose للإصفرار بصورة أكبر وقد لوحظ أن الفيلم الجاف (الطبقة الرقيقة) من هذه المادة حيث تعرضت للإصفرار بصورة واضحة، ومادة Nano Klucel E أعطت لون مائل للإصفرار عند الجفاف أما مادة Nano Klucel G فأعطت لون شفاف، جدول (٦).
 - تعرضت بعض مواد التقوية بعد الجفاف إلى الإنكماش الذي بلغ أعلى قيمة في مادة Nano Methyl cellulose وفقدت مرونتها بشكل كبير، أما مادة Nano Klucel E فقد كان لها درجة إنكماش معتدلة وأصبحت أقل مرونة، ومادة Nano Klucel G كانت من المواد التي لما تتعرض للإنكماش واحتفظت بمرونتها بشكل كبير، جدول (٦).
 - كما تم عمل تحليل FTIR لمواد التقوية قبل وبعد التقدم للتعرف على التغير الذي طرأ على كل مادة عند تعرضها لظروف التقادم حيث يتضح من نتيجة تحليل عينة من مادة Nano Klucel G قبل وبعد التقادم تأثر مجموعة الهيدروكسيل (OH) بالحرارة فيلاحظ حدوث تغير في نطاقات الإمتصاص المميزة، وفي شدة الإمتصاص حيث يتسبب التقادم الحراري في تفاعلات كيميائية حرارية قوية، وخاصة الأكسدة^(٣١) مجموعة الهيدروكسيل OH حدث نقص في شدة الإمتصاص بعد التقادم الحراري، مما يدل على الفقد في للمحتوى المائي. انخفاض في شدة امتصاص C=O يشير إلى تغيير في نسبة الهيميسليلوز^(٣٢) شكل رقم (١)، كما يتضح من نتيجة عينة Nano Klucel E حدوث فقد في المحتوى المائي لمادة التقوية للعينة ناتج من عملية التقادم الحراري فحدث تغير في تردد مناطق امتصاص مميزة وتغير في شدة وتركيز الامتصاص بوجه عام. حيث حدث اختفاء لمجموعة الهيدروكسيل O-H عند تردد 3395cm^{-1} وظهور طيف امتصاص جديد عند تردد 3119cm^{-1} ، أيضا حدوث اختفاء في منطقة امتصاص عند تردد موجي $2923-2969\text{cm}^{-1}$ وتغير تردد طيف من $2872\text{ to }2864\text{cm}^{-1}$ للمجموعة الوظيفية C-H of methyl and hydroxpropyl شكل رقم (٢)، ونتيجة عينة مادة Nano Methyl cellulose حدوث تغير في الرقم الموجي للمجموعات الوظيفية المميزة للميثيل سيليلوز أيضا حدوث نقص في شدة تركيز امتصاص الاطياف المميزة مما يدل على تأثير عملية التقادم الحراري. حيث حدث نقص في شدة تركيز امتصاص الطيف المميز للمجموعة الوظيفية الهيدروكسيل O-H وتغير الرقم الموجي 3123cm^{-1} إلى 3279cm^{-1} مما يدل على حدوث جفاف ونقص في المحتوى المائي. كذلك اختفاء طيف المجموعة الوظيفية C-H $2872-2835\text{cm}^{-1}$

cm^{-1} و ظهور طيف اخر عند رقم موجي 2926 cm^{-1} , ايضا حدوث زيادة في الرقم الموجي cm^{-1} 1019 إلى 1044 cm^{-1} وهو يؤثر على المجموعة الوظيفية C-H شكل رقم (٣).

- ومن خلال مقارنة نتائج الاختبارات والفحوص والتحليل السابقة فقد أعطت مادة Nano Klucel G تركيز ١% أفضل النتائج في تقوية طبقة الألوان كما أعطت تغطيه موحده للسطح وطبقة حماية جيدة للألوان كما أن لها مرونة عالية وأقل نسبة تغير لوني قبل وبعد التقادم كما تميزت بلونها الشفاف على السطح دون حدوث أى إنكماش لها.
- لذا يفضل إجراء عمليه التقوية للأخشاب الآثرية الملونة أن يتم إستخدام مادة تركيز ١%.




صورة رقم (١) توضح شكل العينات بعد التجهيز




صورة رقم (٢) توضح شكل Nano Klucel E تحت الميكروسكوب النفاذ

حيث تتراوح حجم حبيبات المادة من ٢١:٥٠ نانو متر



صورة رقم (٣) توضح شكل Nano Klucel G تحت الميكروسكوب النفاذ

بأحجام مختلفة أقل من ١٠٠ نانومتر



صورة رقم (٤) توضح شكل Nano Methyl cellulose تحت الميكروسكوب النفاذ Tem حيث تتراوح حجم حبيبات المادة من ٢٠:٤٠ نانو متر

قائمة المراجع

- (١) إلهام كريم محمد، دراسة التغيرات الكيميائية الناتجة عن تلف بعض مواد حماية أسطح الأخشاب الأثرية مع تقييم لبعض مواد وطرق المعالجة تطبيقاً على أحد النماذج الخشبية المختارة، رسالة ماجستير، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ٢٠١٦ م، ص ٤.
- (٢) سحر محمد إسماعيل، دراسة مقارنة تقنية وعلاج وصيانة الأقنعة الجنائزية الخشبية والكارتوناجية في مصر القديمة تطبيقاً على نماذج مختارة، رسالة دكتوراة، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ٢٠١٥ م، ص ٢٤.
- (٣) عبد المعز شاهين، طرق صيانة وترميم الآثار والمقتنيات الفنية، الهيئة العامة المصرية للكتاب، ١٩٩٣ م، ص ١٢٠.
- (٤) مجدى منصور بدوى، دراسة علاج وصيانة الزخارف والرسوم الملونة القبطية على الأعمدة في الكنائس وبعض المنشآت الأثرية الأخرى، رسالة ماجستير، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٩٦ م، ص ٨٥.
- (٥) عصام محمد أحمد، دراسة لترميم الأسقف الخشبية الملونة في العمائر الإسلامية بمدينة القاهرة تطبيقاً على إحدى العمائر المختارة، رسالة دكتوراة، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ٢٠٠٦ م، ص ٩٩.
- (٦) مدحت عبد الله عبد الحميد، دراسة تجريبية في بعض المواد المستخدمة في تقوية الأخشاب الملونة تطبيقاً على بعض الأخشاب الأثرية المختارة، رسالة ماجستير، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ٢٠٠٩ م، ص ٢٠٦.
- (٧) أحمد عادل عبد الستار، دراسة مقارنة لتقييم مواد التقوية الطبيعية والصناعية الشائع إستخدامها في الأخشاب المحلية (كاسيات البذور) مع التطبيق على أحد النماذج المختارة، رسالة ماجستير، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ٢٠١٦ م، ص ٧٦.
- (٨) M. E David et al, Nanomaterials Used in Conservation and Restoration of Cultural Heritage: An Up-to-Date Overview, MPDI, Materials, 2020, p1.
- (٩) S. Abd Al Kader et al, A new mixture of hydroxypropyl cellulose and nanocellulose for wood consolidation, Journal of Cultural Heritage, (2018), p1.
- (١٠) S.Rowe et al, "Roman Egyptian gilded cartonnage: technical study and

conservation of amummy mask from Hawara". In: Decorated surfaces on ancient Egyptian objects: technology, deterioration and conservation, Proceedings of a conference held in Cambridge, UK on 7–8 September 2007, P.117.

(11) H.A.M. Afifi, et al, An Experimental Study for consolidation Of Archaeological Cartonnage Using Klucel G and Chitosan 51 Scientific Culture, Vol. 7, No 2, (2021), pp. 49–68.

(12) K. Gill and F. Boersma, "Solvent Reactivation of hydroxypropyle cellulose (Klucel G) in textile conservation: Recent developments," in: The Conservator, United Kingdom of historic and Artistic works, vol 21,1997, p19.

(13) M. H. Sallam et al, "Evaluation of using Klucel G on the Physical properties of sycamore wood", in: IJMSAC, ISSUE 1, 2022, p137.

(14) H. J. Graaff, "Hydroxy propyl cellulose, A multipurpose conservation Material", II COM conference, 1981, p81–14.

(١٥) نور محمد عبد الحميد، تقييم تأثير بعض مواد التقوية على الطبقات اللونية المختلفة للتوابيت الخشبية مركبة الطبقات تطبيقاً على أحد النماذج المختارة، رسالة دكتوراة، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ٢٠١٦م، ص ٨٦.

(16) O.M. Younis et al, "Preliminary study on the strength enhancement of Klucel E with cellulose nanofibrils (CNFs) for the conservation of wooden artifacts", in: Journal of Cultural Heritage, 2023, p.42.

(١٧) مدحت عبد الله عبد الحميد، تقييم وتطوير العجائن المألنة المستخدمة في الإستكمال التدميمي للآثار الخشبية المنقولة تطبيقاً على إحدى النماذج الأثرية المختارة، رسالة دكتوراة، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ٢٠١٤م، ص ١٠٢.

(18) A. Unger et al, "conservation of wood artifacts", springer, Berlin, Germany, 2001, p450.

(19) C. Baker, "Methylcellulose and sodium carboxymethyle cellulose: an evaluation through accelerated aging" in "adhesives and consolidants" edited by Brommelle, N. et al, the international institute for conservation of historic and works, p55.

(20) L. Jasmani et al, Application of Nanotechnology in Wood-Based Products Industry: A Review, Nanoscale Res Lett, 2020, p2.

(٢١) أميمة على عطية، دراسة لتقييم التلف الناتج عن التخزين غير المناسب للأخشاب الحاملة للطبقة اللونية تطبيقاً على إحدى النماذج، رسالة ماجستير، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ٢٠١٣م، ص ٨٧.

- (٢٢) نادية إبراهيم لقمة، دراسة علاج وصيانة الأخشاب الجافة تطبيقاً على مختارات من التماثيل الخشبية في مقتنيات المتحف المصري، رسالة دكتوراة، قسم الترميم، جامعة القاهرة، ١٩٩٩م، ص ٣٠٧.
- (٢٣) داليا سامي ثابت، الصناعات الخشبية الدقيقة في الفن الإسلامي والإستفادة منها في التصميم الداخلي والآثار، رسالة ماجستير، قسم التصميم الداخلي والآثار، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ٢٠٠٥م، ص ٣٦٨.
- (٢٤) ريهام شفيق جلال، دراسة تجريبية لتقوية النماذج الخشبية الأثرية المصغرة تطبيقاً على نموذج مختار، رسالة ماجستير، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة الفيوم، ٢٠٢٢م، ص ٤٥.
- (٢٥) عبد الرحمن محمد السروجي، دراسة علمية تحليلية في فحص وعلاج وصيانة التوابيت الخشبية الملونة تطبيقاً على تابوت من طيبة، مجلة كلية الآثار، العدد الثامن عشر، ٢٠١٤-٢٠١٥م، ص ٢٢١.
- (26) Mohamed, H., Sobh, R., El Hadidi, N.M.N., Darwish, S., A Comparative Study to Evaluate Regalrez, Nano Regalrez, and Nano Composite for the Consolidation of Pigments used on Ancient Egyptian Wooden Artifacts, Egyptian Journal of Chemistry, vol. 68 (2), (2025), p47-61.
- (٢٧) نادية إبراهيم لقمة، علاج وترميم مجموعة التماثيل الخشبية التي عثر عليها بمصطبة كاعبر، وزارة الثقافة المجلس الأعلى للآثار، مطابع المجلس الأعلى للآثار، ص ١٢٢.
- (28) G. Kanakkan, Scanning Electron Microscope (SEM), p.2.
- (29) F. Pique and G. Verri, Organic materials in wall paintings, the Getty conservation institute, J.paul Getty trust, 2015, p112.
- (٣٠) سهام سهري وآخرون، تقييم كفاءة النانو بارالويد ب ٧٢ في تقوية خشب الجميز الملون، مجلة الأقصر الدولية للدراسات الأثرية، المجلد ٦، ٢٠٢٣، ص ٤٧.
- (31) P. Hundt et al, "Klucel Hydroxypropylcellulose: Its Impact on Artificial Ageing and Consequences for Conservation Usage – A Case Study." – *Graphic Documents* 13 (1):, 2021, 13–26.
- (32) M. H. Sallam et al, "Evaluation of using Klucel G on the Physical properties of sycamore wood", in: IJMSAC, ISSUE 1, 2022, p137.