

معالجة أقمشة الشاش بالكيوتوزان المحمل بجسيمات الفضة النانومترية للاستخدام في المجال الطبي Treatment of Gauze Fabrics with Chitosan loaded Silver Nanoparticles for Use in Medical Fields

د/ رحاب محمد علي

مدرس ملابس ونسيج - كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق

د/ عواطف بهيج محمد

مدرس ملابس ونسيج - كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق

أ. د/ محمد عبد المنعم رمضان

أستاذ كيمياء وتكنولوجيا المنسوجات - المركز القومي للبحوث

ملخص البحث Abstract:

الكلمات الدالة Keywords:

معالجة الأقمشة
Fabrics Treatment
الشاش
Gauze
الكيوتوزان
Chitosan
جسيمات الفضة النانومترية
Silver Nanoparticles

يهدف البحث إلى تناول دراسة تجريبية لمعرفة مدى تأثير معالجة أقمشة "الشاش" بالكيوتوزان المحمل بجسيمات الفضة النانومترية والتوصل لأنسب تركيزات المعالجة بكل من الكيوتوزان وجسيمات الفضة النانومترية، وأيضاً أفضل ترتيب للمعالجة لتحسين الخواص الوظيفية لتلك الأقمشة، حيث تم إنتاج نوعين من أقمشة الشاش (خفيف - سميك). وتم معالجة الأقمشة المنتجة بتركيزات مختلفة من الكيوتوزان (2.5- 5- 7.5) % وجسيمات الفضة النانومترية (نانو سيلفر) بتركيز 100 جزء من المليون (ppm) / لتر ثم التحميص بالفرن عند أزمنة مختلفة (3،2،1) دقيقة، ودرجة حرارة 120م°. مع إجراء وتقييم بعض الاختبارات المعملية علي أقمشة الشاش المنتجة المعالجة وغير المعالجة وهي (وزن المتر المربع، امتصاص الماء، نمو البكتيريا، الماسح الالكتروني). وأظهرت النتائج أن معالجة أقمشة الشاش السميكة بالكيوتوزان أولاً ثم بجسيمات الفضة النانومترية عند زمن التحميص 2 دقيقة، تركيز (7.5 كيتوزان/200ملي نانو سيلفر/ لتر) هي أفضل العينات المنتجة بالنسبة لجميع خواص الأداء المختلفة وذلك بمساحة مثالية 334.40، بينما أقل العينات المنتجة تحت البحث قبل المعالجة (خام) هي الشاش الخفيف. حيث أوضحت النتائج تحسن ملحوظ وواضح في معظم الخواص المقاسة وخاصة تثبيط البكتيريا، بينما كانت أقل العينات المنتجة هي العينة الخام لأقمشة الشاش الخفيف قبل المعالجة وذلك بمساحة مثالية 122.31.

Paper received 10th February 2015, accepted 19th March 2015, published 1st of April 2015

مقدمة Introduction:

تعتبر الصناعات الطبية مجالاً يكون فيه التعقيم أمراً حتمياً، لذلك من المهم جعل كل المنسوجات المستخدمة في الصناعات الطبية خالية من الميكروبات. وقد شهدت صناعة الأقمشة الطبية تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة. إلا أن هناك بعض المشكلات التي تواجه المرضى والأطباء عند استخدام هذه الأقمشة، حيث أن هذه الأقمشة تستخدم كإربطة وضمادات للجروح والتقيحات، بعد إجراء العمليات الجراحية وغيرها. وبالتالي تواجه أنواع مختلفة من البكتيريا (C.J. Park 2009). ومع التطور العلمي الكبير الذي حدث في مجال تجهيزات الأقمشة، ومع زيادة الوعي الصحي زادت أهمية تجهيز الأقمشة الطبية لمقاومة نمو الميكروبات، وأيضاً للوقاية من نقل وانتشار الكائنات الدقيقة، والتخلص من الروائح التي يسببها تكاثر الميكروبات، بالإضافة إلى تفادي الفقد في خواص الأداء للأقمشة نتيجة التآكل الذي يسببه نمو الكائنات الدقيقة على المنسوجات. لذا يتجه العالم إلى الاهتمام بتجهيز الأقمشة ضد البكتيريا باستخدام معالجات حديثة وخاصة مع توغل النانو تكنولوجيا في جميع المجالات (Youbo Di 2012). ويستخدم الكيوتوزان والنانو سيلفر للتجهيز ضد البكتيريا حيث يعطوا المنسوجات خواص مضادة للميكروبات ومنع نموها وتقلل النتائج الغير مرغوب فيها (Chen.C.Y,2008). وبالتالي أصبح من الدراسات الملحة التي تبحث عن كيفية تثبيط نمو البكتيريا على الأقمشة. لذا كان من الضروري البحث عن المعالجات اللازمة لإكساب أقمشة الشاش خاصية مقاومة البكتيريا لإستخدامه في المجال الطبي. ومن هنا جاءت فكرة البحث لمعالجة أقمشة الشاش بمادة الكيوتوزان المحمل بجسيمات النانو سيلفر ضد البكتيريا بهدف تحديد أفضل سمك للأقمشة وأنسب تركيز للمواد المعالجة وأفضل ترتيب لإضافة المواد المعالجة. ومن هنا تبرز مشكلة البحث من خلال دراسة الخواص المختلفة

للأقمشة ومعالجة تلك الأقمشة بالكيوتوزان المحمل بجسيمات النانو سيلفر لتثبيط نمو البكتيريا وتحقيق الخواص الوظيفية المناسبة.

الدراسات السابقة:

قام الباحث بتحضير جسيمات الفضة النانومترية من نترات الفضة باستخدام طريقة آمنة بئياً عن طريق استخدام مادة تستخدم كعامل مختزل لنترات الفضة وفي نفس الوقت تعمل كمثبت لجسيمات الفضة الناتجة. وتم معالجة الأقمشة القطنية بهذه الجسيمات لإكسابها خاصية مقاومة البكتيريا السالبة والموجبة، أظهرت النتائج مقاومة تلك الأقمشة لنمو البكتيريا (C.j.Park 2009). تناولت (Orhue 2012) أثر التجهيز لمقاومة نمو البكتيريا على بعض خواص الأداء الوظيفي لبعض الملابس. وتم تحديد أفضل ظروف تجهيز توفر أعلى مقاومة لنمو بكتيريا *Staphylococcus aureus* دون الإخلال بقدرة الأقمشة على الامتصاص، وذلك في ظروف تجهيز وتركيزات مختلفة من المادة المقاومة للبكتيريا، كذلك تحديد تأثير التجهيز على بعض الخواص الوظيفية للملابس.

تمكنت دراسة (Mahapatra 2008) من استخدام الكيوتوزان في معالجة الأقمشة القطنية وإكسابها خواص مقاومة البكتيريا، وتحضير مواد نانومترية تعظم الاستفادة من الأقمشة المعالجة. وتم تناول الأقمشة الطبية واستخداماتها والتجهيزات الحديثة بمواد صديقة للبيئة.

تم إنتاج جيل جديد من المنسوجات لها خصائص دائمة مضادة للميكروبات. حيث تم التحكم في العوامل المضادة للجراثيم في التركيب الجزيئي للألياف، وخلق رابطة دائمة بين الألياف بحيث لا تتأثر بالغسل والارتداء أو تقلل من الفعالية. وأكدت الدراسة على أن عينات النسيج تتغير خواصها مع الكيوتوزان. حيث تبين وجود عامل طبيعي "مضادات للميكروبات" مصنوعة من الأصداف والسرطانات الأخرى. وتصل إلى 90 % فاعلية ضد ثلاثة من الكائنات الدقيقة "المليئة، كولاي، المكورات السبحية"

(Mohamed 2012).

توصل الباحثون إلى إعداد جسيمات متناهية الصغر من الكيتوزان حيث أصبحت الجسيمات النانوية للكيتوزان تمتاز بـ 10 أضعاف الكيتوزان من حيث الثبات والاستقرار باستخدام تشتت الضوء الحيوي. وتركز الدراسة على الناحية الفسيولوجية المختارة من الجسيمات النانوية. كما وضحت أهمية استقرار الجسيمات النانوية للكيتوزان (Sanyakamdhorn 2013).

تم تجهيز الأقمشة القطنية الغير منسوجة ضد البكتريا باستخدام النانوسلفر والكيتوزان. وتم إعداد مركب من جسيمات الفضة المحملة بالكيتوزان باستخدام كسولات ميكرونية من الكيتوزان الهلامية في وسط مائي وفي درجة الحرارة المحيطة. وتم استخدامه في تجهيز الأقمشة، حيث تم توزيع جسيمات الفضة في حجم يتراوح بين 20-4 nm، وتوصلت الدراسة إلى أن الأقمشة القطنية الغير منسوجة المجهزة بجسيمات الفضة المحملة بالكيتوزان لها مقدرة عالية على نفاذية الماء والهواء ومقاومة لبكتريا الايكولاى. (Youbo 2012)

تم علاج الجروح والأنسجة بجسيمات النانو، حيث تم إصلاح الجروح والأنسجة والأعضاء الرخوة. وتوصلت الدراسة إلى إنتاج لاصقا جيلاتينيا وأنسجة بيولوجية من جسيمات النانو في محلول مائي ليوضع على الجروح، ويمتزج مع الجيلاتين أو الأنسجة ليقوم بربط الجسيمات ببعض مما يشكل عدة روابط بين السطحين فتحدث عملية التئام الجلد في ثوان عدة. (Mahapatra 2012)

الإطار النظري Theoretical framework:

الأقمشة الطبية:

إن استخدام الأقمشة الطبية يرجع تاريخها إلى عدة قرون ماضية. وقد ظهر التطور في الأقمشة الطبية بفعل تلامع التراكيب النسيجية، والأساليب التنفيذية والخامات المستخدمة مع وظيفة المنتج والوضع الاقتصادي القائم. وتصنف الأقمشة الطبية طبقاً لتحللها إلى "الألياف التي تتحلل بيولوجياً، والألياف التي تقوم التحلل البيولوجي" (Jia 2007).

تقسيم الأقمشة المستخدمة في المجالات الطبية:

- الأنسجة غير المزروعة بالجسم مثل "الضمادات الجراحية، ضمادات العيون، اللاصق والشاش الطبي".
- الأنسجة المزروعة بالجسم مثل "الخيوط الجراحية، الأربطة الصناعية، ترقيع الاوعية الدموية، المفاصل الصناعية" (Park 2009).

الضمادات الجراحية:

تستخدم لتمنع الحماية أو الوقاية من اثر العدوى، أو التلوث الناتج من امتصاص الدم، أو الإفرازات المختلفة حسب نوع الجرح.

الشاش الطبي:

الشاش الطبي عبارة عن نسيج من القماش. يوضع على الجرح ليعزز التئامه ويمنع زيادة تلفه وتصمم الأربطة الطبية لتبقى على اتصال مباشر بالجرح، مما يجعلها مختلفة عن الضمادة التي تُستخدم في المقام الأول لتثبيت الرباط الطبي في مكانه. الرباط الطبي "المثالي" هو الرباط المُعقَّم، والموقر للتنفس، والباعث على تكوين بيئة رطبة للالتئام (المواصفة القياسية 2005). وهو ما يقلل من خطر العدوى ويساعد على التئام الجرح بسرعة، ويقلل من حدوث الندبات. فالأربطة الطبية الحديثة تتضمن كلاً من الشاش الذي يمكن أن يُقع في مادة بهدف التعقيم أو إسراع الالتئام والأغشية والمواد الهلامية (Health and energy 2015).

الشاش القطنى:

عبارة عن نسيج مفتوح من اقمشة ذات تركيب نسجي سادة 1/1، يمتاز بسرعة عالية في الامتصاص، ويغطي بطبقة من شمع البرافين في حالة علاج الحروق. كما توجد أنواع منه لاصقة تتميز بالصلابة. مما يؤدي إلى التئام الجروح بسرعة (Jia 2007).

المعالجة ضد البكتريا:

كانت ولا تزال ذات أهمية كبرى. حيث انها تتحكم في وجود البكتريا والفطريات على القماش. لذا يتم استخدام هذه المعالجة لمنع نمو الكائنات الدقيقة على او داخل المنتج والمحافظة عليه من التحلل البيولوجي. وفي المجال الطبي من الضروري التحكم في معدل نمو الميكروبات التي ترافق المنسوجات عند إنتاج الأقمشة الطبية. والأقمشة المضادة للميكروبات يجب أن تقضى على البكتريا أو تؤدي إلى منع نموها، وتقلل النتائج غير المرغوب فيها، وتسمى هذه المواد المقاومة للبكتريا بالمضادات الحيوية وتصنف إلى "مواد مانعة لنمو البكتريا، مواد قاتلة للبكتريا" (Xu 2010).

تصنيف البكتريا:

- بكتريا سالبة لجرام.

- بكتريا موجبة لجرام.

التجهيز ضد البكتريا ينقسم إلى:

- التجهيز الذي يعطى المنسوجات خواص مقاومة للبكتريا وبالتالي توفير الاحتياطات العامة للملابس والمفروشات.

- التجهيز المضاد للبكتريا لحماية الأقمشة المستخدمة في الأغراض الصناعية من نمو البكتريا عليها (Limbach 2007)

معالجة الأقمشة لمقاومة الميكروبات:

الكيتوزان:

هو مادة طبيعية قابلة للتحلل البيولوجي ويعتبر مادة صديقة للبيئة، كما أنه يحمل شحنة موجبة لوجود مجموعات الأمين، مما يجعله يستخدم كمادة تجهيز للأقمشة لإكسابها بعض الخواص مثل مقاومة الأقمشة المعالجة به لنمو الكائنات الحية الدقيقة، والكيتوزان هو أحد مشتقات مادة الكيتين (Chitin) الموجودة في الطبيعة في بعض أنواع الفطريات والطحالب البحرية وقشور الجمبري والأسماك، وهو مادة غنية بمجموعات الهيدروكسيل والأمين مما يتيح لها خصائص كيميائية متميزة أثناء إجراء التفاعلات الكيميائية مع المواد الكيميائية الأخرى وتكون الأملاح أثناء تفاعله مع الأحماض وتركيبه البنائي. (Xu 2010) فهو "الكيتين" مادة طبيعية تخضع لبعض التفاعلات الكيميائية البسيطة والتي تعطى لها ميزات طبية معينة مؤخرًا. والتي تعتبر سلسلة من الكربوهيدرات والتي تستخلص من الهيكل الخارجي للصدفيات والأسماك الصدفية كمثّل "الجمبري" وغيرها من الأسماك الصدفية المختلفة. (Sanyakamdhorn 2013)

جسيمات الفضة النانومترية:

الفضة هي عنصر خاص جدا يحتوي على أعلى الموصلية الحرارية والكهربائية من جميع المعادن. فهي معدن نبيل، له مقاومة للتآكل، وهو أكثر تفاعلا من الذهب أو البلاتين. التفاعل والتوصيل ينطوي على تأثيرات السطح. وهذه الخاصية مثيرة للاهتمام خاصة على مقياس النانو (Duan 2007). فعندما تكون أبعاد الفضة ضئيلة للغاية ونسبة السطح إلى الحجم يزيد بقوة فتعطى خواص هائلة. تتميز باللون الأصفر الداكن يميل إلى الأصفر الغامق التي يمكن إنتاجها بأحجام مختلفة (5-100 nm) مع تركيزات مختلفة (50-10000 ppm) (محمد 2010).

وتحدد مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:

- هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين سمك أقمشة الشاش والغرض الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث.
- هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين تركيز المادة المعالجة والغرض الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث.
- هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين زمن المعالجة والغرض الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث.
- هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين ترتيب إضافة المواد المعالجة والغرض الوظيفي للأقمشة تحت البحث.

حدود البحث : Delimitations

اقتصر البحث على:
- استخدام نوعان من أقمشة الشاش (خفيف - سميك).
- تجهيز أقمشة الشاش تحت البحث بمضادات مقاومة نمو وتكاثر البكتريا (الكيوتوزان , النانوسيلفر) بتركيزات مختلفة.
- إجراء الاختبارات العملية (وزن المتر المربع, امتصاص الماء, مقاومة نمو البكتريا, الماسح الالكتروني).

متغيرات البحث : Study Variables

- سمك الشاش (خفيف – سميك).
- درجة تركيز المادة المعالجة الكيوتوزان (2.5, 5, 7.5) جرام/لتر.
- زمن ودرجة حرارة التحميص بالفرن (1- 2- 3) ثانية عند درجة 120 م°.

منهج البحث : Methodology

يعتمد البحث على المنهج التجريبي و التحليلي لما لهما من قدرة على تحديد التجارب وتوضيح العلاقات بين المتغيرات التي تناولها البحث وذلك لتحقيق أهدافه.

التجارب العملية : Experimental Work**تنفيذ عينات الأقمشة المنتجة تحت البحث:**

تم إنتاج نوعان من أقمشة الشاش (شاش طبي خفيف - شاش طبي سميك) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بالمواسفات الموضحة بالجدول رقم (1). ثم تم تقسيم القماش تحت البحث إلى عينات عددها (38) عينة ويتضح ذلك من الجدول رقم (2)

الجدول رقم (1) مواصفات أقمشة الشاش الطبي تحت البحث

المواصفات	نوع الشاش	شاش طبي خفيف	شاش طبي سميك
نوع الخامة		قطن 100 %	قطن 100 %
العرض		90سم	90سم
التجهيز		مبيض	مبيض
وزن المتر المربع		41 جم	66 جم
عدد قتل البوصة		32 فتلة	32 فتلة
عدد لحمات البوصة		24 لحمة	24 لحمة
نمرة السداء		1/30 قطن 100%	1/20 قطن 100%
نمرة اللحمة		1/30 قطن 100%	1/20 قطن 100%
التركيب النسجي		سادة 1/1	سادة 1/1

جرام/لتر, نانو سيلفر بتركيز 200 ملل / لتر (تم اذابة الكيوتوزان في محلول 2% من حمض الخليك بتركيز 98%) كلا على حدة, ثم عملية التجفيف في درجة حرارة الغرفة والتحميص بالفرن عند زمن (1,2,3) دقيقة, ودرجة حرارة 120م5. حيث كان ترتيب المعالجة أولا بمحلول الكيوتوزان ثم بالنانوسيلفر. ثم تم غمر العينات أرقام (21) الى (38) في محلول الكيوتوزان والنانوسيلفر عند نفس الظروف السابقة. حيث كان ترتيب المعالجة أولا بمحلول النانوسيلفر ثم بالكيوتوزان.

الاختبارات التي تم إجراؤها على الأقمشة تحت البحث :

تم إجراء بعض الاختبارات العملية على الأقمشة تحت البحث وذلك لتحديد خواصها المختلفة وعلاقة هذه الخواص بمتغيرات البحث وذلك بمعامل (المركز القومي للبحوث, الميكروسكوب الالكتروني بكلية العلوم جامعة الزقازيق, الميكروبيولوجيا بكلية الزراعة - جامعة الزقازيق), وتضمنت هذه الاختبارات الخواص الآتية:

- وزن المتر المربع طبقا للمواصفة القياسية (ASTM 1970).
- امتصاص الماء طبقا للمواصفة القياسية (ASTM 1682) .
- مقاومة نمو البكتريا طبقا للمواصفة القياسية (AATCC 1998)

أهمية البحث : Study Significance

- مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال إنتاج الأقمشة الطبية المضادة للبكتريا والميكروبات باستخدام مواد النانو الأمانة بيئيا.
- المساهمة في إنتاج أقمشة شاش تعمل على تثبيط نمو البكتريا التي تنمو على الجروح.
- توفير حماية ووقاية من العدوى وعدم تكوين أغشية ميكروبية قد تؤدي الى سوء حالة الشخص المصاب.

اهداف البحث : Objectives

يهدف البحث للوصول إلى أنسب:
- سمك للأقمشة المستخدمة تحت البحث والتي تحقق أفضل الخواص الوظيفية.
- تركيز للمادة المعالجة للأقمشة تحت البحث للحصول على أفضل الخواص لتحسين أدائها الوظيفي.
- زمن معالجة لأقمشة الشاش المنتجة تحت البحث والتي تعطي أفضل الخواص الوظيفية.
- ترتيب للمواد المعالجة والخواص الوظيفية للأقمشة الطبية.

فروض البحث : Hypothesis

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين:
- سمك القماش "الشاش" والخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث.
- تركيز مادة المعالجة والخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة.
- زمن التحميص والخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة.
- ترتيب مواد المعالجة والخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة.

تجهيز الأقمشة تحت البحث:

تم تجهيز الأقمشة المنتجة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. وتم عمل تبييض للأقمشة المنتجة تحت البحث كالتالي (إزالة البوش, الغليان في القلوي, التبييض).

المواد المستخدمة في التجهيز:

- كيوتوزان: Poly-(1.4-B-D)-Chitosan powder
- 2-Amino-2-deoxy (1->4)-B-D-glucoopyranan.

- نانوسيلفر: Silver nanoparticles (size; <100 nm, conc.; 100 ppm) supplied from National Research Center, Egypt.

معالجة الأقمشة بالكيوتوزان المحمل بجسيمات الفضة ضد البكتريا:

- تم استخدام عدد 38 عينة قماش شاش مبيض خفيف وسميك (2) عينه أرقام (1), (11) بدون معالجة وتم استخدامهما كعينات ضابطة , 36 عينة معالجة (طبقا للجدول رقم (2)).
- تم غمر العينات أرقام (2) الى (10) , (12) الى (20) في محلول الكيوتوزان والنانوسيلفر, تركيز الكيوتوزان (2.5, 5, 7.5)

حيث تم إنماء نوعان من البكتريا وهما ((Staphylococcus aureus (+) لجرام- E.coil (-) لجرام)) على أقمشة الشاش تحت البحث. - الماسح الالكتروني طبقا للمواصفة القياسية (SEM SU5000, nm 2800b 2005)

جدول رقم (2) نتائج متوسطات القراءات للاختبارات على الأقمشة تحت البحث

رقم العينة	سمك القماش	ترتيب المادة المعالجة	تركيز الكيتوزان (جم/لتر)	تركيز النانوسيلفر (مل/لتر)	زمن التحميص (دقيقة)	وزن المتر المربع (جم)	امتصاص الماء (ث)	قطر تثبيط بكتريا Staph. Aurous (m.m)	قطر تثبيط بكتريا E.coli (m.m)
1	خفيف	كيتوزان / نانوسيلفر	200	0	0	41	2.10	0	6
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11	سميك	كيتوزان / نانوسيلفر	200	0	0	66	3.15	0	8
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21	خفيف	نانو سيلفر / كيتوزان	200	2.5	1	44	15.6	10	28
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31	خفيف	كيتوزان / نانوسيلفر	200	2.5	1	92	3.70	10	13
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									

من الجدول (3) يتضح انه بالنسبة لوزن المتر المربع كل عوامل الدراسة لها تأثير معنوي علي خاصية وزن المتر المربع فيما عدا ترتيب مادة المعالجة فلها تأثير غير معنوي علي وزن المتر المربع.

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:
 سمك القماش = X1 ، ترتيب المادة المعالجة = X2 ، تركيز المادة المعالجة = X3 ، وزمن التحميص = X4
 $Y = 3.877 + 43.93 x1 + 1.29 x2 + 1.34x3 - 1.800x4$
 $R2 = 0.98$

وهو يمثل ارتباط طردى بين وزن المتر المربع وعوامل الدراسة المختلفة.

ولتحديد اتجاه الفروق بين ترتيب المادة المعالجة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين ترتيب المادة المعالجة. وذلك علي النحو المبين في جدول (4):

النتائج والمناقشة:

تأثير عوامل الدراسة على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث:

تم عمل تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة وهي (سمك أقمشة الشاش - تركيز مادة المعالجة - تركيز زمن التحميص - ترتيب المعالجة) على وزن المتر المربع (جم) - زمن امتصاص الماء (بالثانية) - قطر تثبيط نمو البكتريا (Staph. aureus - E.coli) على الأقمشة المنتجة تحت البحث (ملليمتر) ، ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير معنوي إلى قيمة المعنوية المحسوبة (P-Level) فإذا كانت قيمتها أقل من أو يساوي (0.05) يكون هناك تأثير معنوي على الخاصية المدروسة. أما إذا كانت أكبر من (0.05) يكون هناك تأثير غير معنوي على الخاصية المدروسة.

أولاً- تأثير عوامل الدراسة علي وزن المتر المربع (جم):

جدول (3) يوضح تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي الوزن المتر المربع (جم)

مستوي المعنوية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
.000	2118.270	18390.107	1	18390.107	سمك القماش
.235	1.468	12.745	1	12.745	ترتيب المادة المعالجة
.007	5.789	50.259	2	100.518	تركيز المادة المعالجة
.000	13.420	116.508	2	233.015	زمن التحميص
		8.682	30	260.450	الخطأ
			37	19376.316	المجموع

جدول (4) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين ترتيب المادة المعالجة علي الوزن المتر المربع (جم)

نانوسيلفر = م / كيتوزان (3) 68.11	كيتوزان / نانوسيلفر (2) = م 67.00	بدون (1) = م 53.50	
			بدون (1) = م 53.50
			كيتوزان/ نانوسيلفر (2) = م 67.00
			نانوسيلفر / كيتوزان (3) = م 68.11

كيتوزان ، كيتوزان / نانوسيلفر ، بدون معالجة. ولتحديد اتجاه الفروق بين ترتيب المادة المعالجة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين ترتيب المادة المعالجة. وذلك علي النحو التالي:

نتبين من النتائج التي يلخصها جدول (4) أنه توجد هناك فروقا دالة بسيطة بين ترتيب المادة المعالجة في تأثيرها علي وزن المتر المربع ويمكن للباحثين ترتيب المادة المعالجة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: نانوسيلفر

جدول (5) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين ترتيب المادة المعالجة علي الوزن المتر المربع (جم)

7.5 جم/مل/لتر (4) م = 69.58	5 جم/مل/لتر (3) م = 67.41	2.5 جم/مل/لتر (2) م = 65.58	بدون (1) م = 53.50	
				بدون (1) = م 53.50
				2.5 جم/مل/لتر (2) م = 65.58
				5 جم/مل/لتر (3) = م 67.41
				7.5 جم/مل/لتر (4) = م 69.58

سيلفر / لتر ، 2.5 جم كيتوزان / 200 ملل نانوسيلفر / لتر ، بدون معالجة (الخام). ولتحديد اتجاه الفروق بين زمن التحميص قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين زمن التحميص. وذلك علي النحو التالي:

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (5) أنه توجد هناك فروقا دالة بسيطة بين ترتيب المادة المعالجة في تأثيرها علي وزن المتر المربع ويمكن للباحثين ترتيب المادة المعالجة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: 7.5 جم كيتوزان / 200 ملل نانوسيلفر / لتر ، 5 جم كيتوزان / 200 ملل نانوسيلفر

جدول (6) : الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين زمن التحميص علي الوزن المتر المربع (جم)

3 دقيقة (3) م = 64.50	2 دقيقة (3) م = 67.25	1 دقيقة (2) م = 70.83	بدون (1) م = 53.50	
				بدون (1) = م 53.50
				1 دقيقة (2) = م 70.83
				2 دقيقة (3) = م 67.25
				3 دقيقة (3) = م 64.50

جدول (7): تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي زمن امتصاص الأقمشة للماء (بالثانية)

قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
1.105	39.350	1	39.350	سمك القماش
1.712	60.948	1	60.948	ترتيب المادة المعالجة
.409	14.547	2	29.094	تركيز المادة المعالجة
2.425	86.325	2	172.651	زمن التحميص
	35.600	30	1067.999	الخطأ
		37	1422.996	المجموع

دالة بسيطة بين زمن التحميص في تأثيرها علي وزن المتر المربع

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (6) أنه توجد هناك فروقا

$$Y = 8.57 - 2.07 x_1 + 3.36 x_2 - 0.50 x_3 - 0.802 x_4$$

$$R^2 = 0.24$$

وهو يمثل ارتباط عكسي بين زمن امتصاص الأقمشة المنتجة تحت البحث للماء وعوامل الدراسة المختلفة ولتحديد اتجاه الفروق بين ترتيب المادة المعالجة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين ترتيب المادة المعالجة. وذلك علي النحو التالي:

جدول (8) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين ترتيب المادة المعالجة علي زمن امتصاص الماء (بالثانية)

بدون (1) م =	كيتوزان / نانوسيلفر (2) م =	نانوسيلفر / كيتوزان (3) م =
2.62	7.67	9.88
بدون (1) م = 2.62	5.04	7.26
كيتوزان / نانوسيلفر (2) م = 7.67		2.21
نانوسيلفر / كيتوزان (3) م = 9.88		

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (8) أنه توجد هناك فروقا دالة بسيطة بين ترتيب المادة المعالجة في تأثيرها علي وزن المتر المربع ويمكن للباحثين ترتيب زمن التحميص وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: نانوسيلفر / كيتوزان، كيتوزان/ نانوسيلفر، بدون معالجة (الخام). ولتحديد اتجاه الفروق بين تركيز المادة المعالجة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين تركيز المادة المعالجة. وذلك علي النحو التالي:

جدول (9) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين تركيز المادة المعالجة علي زمن امتصاص الماء (بالثانية)

بدون (1) م = 2.62	200مجم/ 2.5مل/لتر (2) م = 8.59	200مجم/ 5مل/لتر (3) م = 9.88	200مجم/ 7.5مل/لتر (4) م = 7.67
بدون (1) م = 2.62	5.97	7.25	5.05
200مجم/ 2.5مل/لتر (2) م = 8.59		1.28	0.91
200مجم/ 5مل/لتر (3) م = 9.88			2.20
200مجم/ 7.5مل/لتر (4) م = 7.67			

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (9) أنه توجد هناك فروقا دالة بسيطة بين تركيز المادة المعالجة في تأثيرها علي وزن المتر المربع ويمكن للباحثين ترتيب تركيز المادة المعالجة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: 5مجم كيتوزان/ 200مجم نانوسيلفر / لتر ، 2.5مجم كيتوزان/ 200مجم نانوسيلفر / لتر ، بدون معالجة (الخام). ولتحديد اتجاه الفروق بين زمن التحميص قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين زمن التحميص. وذلك علي النحو التالي:

جدول (10) : الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين زمن التحميص علي زمن امتصاص الماء (بالثانية)

بدون (1) م = 2.62	1دقيقة (2) م = 11.19	2دقيقة (3) م = 6.04	3دقيقة (4) م = 8.92
بدون (1) م = 2.62	8.56	3.41	6.29
1دقيقة (2) م = 11.19		5.12	2.26
2دقيقة (3) م = 6.04			2.88
3دقيقة (4) م = 8.92			



شكل (1) يوضح نمو البكتريا على عينه الخام

ويمكن للباحثين ترتيب زمن التحميص وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: 1 دقيقة ، 2 دقيقة ، 3دقيقة ، بدون معالجة (الخام)

ثانياً - عوامل الدراسة علي زمن الامتصاص:

من الجدول (7) يتضح انه بالنسبة لزمن امتصاص الماء كل عوامل الدراسة لها تأثير غير معنوي علي خاصية زمن امتصاص الأقمشة المنتجة تحت البحث للماء.

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (8) أنه توجد هناك فروقا دالة بسيطة بين ترتيب المادة المعالجة في تأثيرها علي وزن المتر المربع ويمكن للباحثين ترتيب زمن التحميص وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: نانوسيلفر

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (9) أنه توجد هناك فروقا دالة بسيطة بين تركيز المادة المعالجة في تأثيرها علي وزن المتر المربع ويمكن للباحثين ترتيب تركيز المادة المعالجة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: 5مجم كيتوزان/ 200مجم نانوسيلفر / لتر ، 2.5مجم كيتوزان/ 200مجم نانوسيلفر / لتر ، بدون معالجة (الخام).

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (10) أنه توجد هناك فروقا دالة بسيطة بين زمن التحميص في تأثيرها علي وزن المتر المربع ويمكن للباحثين ترتيب زمن التحميص وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: 1 دقيقة ، 2دقيقة ، 3دقيقة ، بدون معالجة (الخام).

ثالثاً - تأثير عوامل الدراسة علي مقاومة نمو بكتريا Staph. Aureus على أقمشة الشاش:


من الجدول رقم (10) والشكلين (1) (2) تتضح نمو بكتريا Staph. Aureus بشكل كثيف على عينات أقمشة الشاش الخام والغير معالج وذلك كما هو موضح بالشكل (1) بينما العينات التي تم معالجتها بالكيتوزان والنانوسيلفر فقد أعطت قطر تثبيط واضح وذلك كما هو موضح بالشكل (2) .



شكل (4) يوضح قطر تثبيط نمو البكتريا على العينات المعالجة

تقييم الجودة الكلية لأقمشة الشاش المنتجة تحت البحث:
تم عمل تقييم لجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث لملائمتها للغرض الوظيفي ، لاختيار انسب عوامل الدراسة (سمك للقماش الشاش وأفضل تركيز مادة معالجة و افضل ترتيب للمعالجة و زمن التحميص) . وذلك باستخدام أشكال الرادار (Radar – Charts) (متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية لأقمشة الشاش المنتجة تحت البحث من خلال استخدام الخواص الآتية:
وزن المتر المربع (جم) ، قابلية الأقمشة لامتصاص الماء (بالثانية) ، مقاومة البكتريا (فطر التثبيط بالمليمتر) .
لهذا التقييم وذلك بتحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلى قيم مقارنة نسبية تتراوح ما بين (40 – 100) حيث أن القيمة المقارنة الأكبر تكون الأفضل مع جميع خواص الأداء المختلفة.

رابعاً - تأثير عوامل الدراسة علي مقاومة نمو بكتريا E.coli:



شكل (2) يوضح قطر تثبيط نمو البكتريا على العينات المعالجة من الجدول رقم (10) والشكلين (3) (4) تتضح نمو بكتريا E.coli على عينات أقمشة الشاش الخام والغير معالج وذلك كما هو موضح بالشكل (3) بينما العينات التي تم معالجتها بالكيتوزان والنانو سيلفر فقد أعطت قطر تثبيط واضح وذلك كما هو موضح بالشكل (4).





شكل (3) يوضح نمو البكتريا على عينه الخام (11)


جدول (11) معامل الجودة للخواص الميكانيكية للأقمشة في ضوء متغيرات البحث

رقم العينة	سمك القماش	ترتيب المادة المعالجة	درجة التركيز المادة المعالجة / جم / مل / لتر	زمن التحميص دقيقة	وزن م (جم)	امتصاص الماء (الثانية)	تثبيط بكتريا Staph. aureus	تثبيط بكتريا E.coli	المساحة المثالية	معامل الجودة
1	خفيف	-	-	-	41.84	63.33	0.00	17.14	122.31	30.58
2	خفيف	كيتوزان / نانو سيلفر	2.5 جم / 200مل/لتر	1.00	46.94	19.82	65.22	85.71	217.69	54.42
3	خفيف	كيتوزان / نانو سيلفر	5 جم / 200مل/لتر	1.00	47.96	18.22	56.52	57.14	179.84	44.96
4	خفيف	كيتوزان / نانو سيلفر	7.5 جم / 200مل/لتر	1.00	50.00	16.42	34.78	57.14	158.35	39.59
5	خفيف	كيتوزان / نانو سيلفر	2.5 جم / 200مل/لتر	2.00	45.92	28.06	60.87	42.86	177.70	44.43
6	خفيف	كيتوزان / نانو سيلفر	5 جم / 200مل/لتر	2.00	46.94	11.38	95.65	62.86	216.83	54.21
7	خفيف	كيتوزان / نانو سيلفر	7.5 جم / 200مل/لتر	2.00	48.98	66.50	56.52	71.43	243.43	60.86
8	خفيف	كيتوزان / نانو سيلفر	2.5 جم / 200مل/لتر	3.00	42.86	18.29	47.83	68.57	177.55	44.39
9	خفيف	كيتوزان / نانو سيلفر	5 جم / 200مل/لتر	3.00	43.88	12.36	69.57	100.00	225.80	56.45
10	خفيف	كيتوزان / نانو سيلفر	7.5 جم / 200مل/لتر	3.00	44.90	15.34	60.87	48.57	169.68	42.42
11	سميك	-	-	-	67.35	42.22	0.00	22.86	132.43	33.11
12	سميك	كيتوزان / نانو سيلفر	2.5 جم / 200مل/لتر	1.00	95.92	29.23	52.17	62.86	240.18	60.05
13	سميك	كيتوزان / نانو سيلفر	5 جم / 200مل/لتر	1.00	97.96	5.54	69.57	71.43	244.49	61.12
14	سميك	كيتوزان / نانو سيلفر	7.5 جم / 200مل/لتر	1.00	100.00	18.10	43.48	71.43	233.00	58.25
15	سميك	كيتوزان / نانو سيلفر	2.5 جم / 200مل/لتر	2.00	88.78	16.42	86.96	45.71	237.87	59.47
16	سميك	كيتوزان / نانو سيلفر	5 جم / 200مل/لتر	2.00	91.84	24.86	91.30	62.86	270.86	67.71
17	سميك	كيتوزان / نانو سيلفر	7.5 جم / 200مل/لتر	2.00	94.90	100.00	65.22	74.29	334.40	83.60
18	سميك	كيتوزان / نانو سيلفر	2.5 جم / 200مل/لتر	3.00	85.71	35.66	52.17	68.57	242.12	60.53
19	سميك	كيتوزان / نانو سيلفر	5 جم / 200مل/لتر	3.00	87.76	53.20	56.52	51.43	248.91	62.23
20	سميك	كيتوزان / نانو سيلفر	7.5 جم / 200مل/لتر	3.00	92.86	22.17	95.65	85.71	296.39	74.10
21	خفيف	نانو سيلفر	2.5 جم	1.00	44.90	8.53	43.48	80.00	176.90	44.23

رقم العينة	سمك القماش	ترتيب المادة المعالجة	درجة التركيز المادة المعالجة / جم/ ملل / لتر	زمن التحميص دقيقة	وزن 2م (جم)	امتصاص الماء (الثانية)	تثبيت بكتريا Staph. aureus	تثبيت بكتريا E.coli	المساحة المثالية	معامل الجودة
			200/ملل/لتر							
22	خفيف	نانوسيلفر /كيتوزان	5 جم /200/ملل/لتر	1.00	47.96	8.69	34.78	82.86	174.29	43.57
23	خفيف	نانوسيلفر /كيتوزان	7.5 جم /200/ملل/لتر	1.00	48.98	8.21	52.17	62.86	172.22	43.06
24	خفيف	نانوسيلفر /كيتوزان	2.5 جم /200/ملل/لتر	2.00	43.88	23.96	65.22	74.29	207.34	51.84
25	خفيف	نانوسيلفر /كيتوزان	5 جم /200/ملل/لتر	2.00	44.90	23.25	34.78	80.00	182.93	45.73
26	خفيف	نانوسيلفر /كيتوزان	7.5 جم /200/ملل/لتر	2.00	46.94	28.30	43.48	74.29	193.00	48.25
27	خفيف	نانوسيلفر /كيتوزان	2.5 جم /200/ملل/لتر	3.00	41.84	4.17	69.57	60.00	175.57	43.89
28	خفيف	نانوسيلفر /كيتوزان	5 جم /200/ملل/لتر	3.00	44.90	24.18	95.65	62.86	227.59	56.90
29	خفيف	نانوسيلفر /كيتوزان	7.5 جم /200/ملل/لتر	3.00	43.88	17.05	69.57	60.00	190.49	47.62
30	سميك	نانوسيلفر /كيتوزان	2.5 جم /200/ملل/لتر	1.00	93.88	35.95	43.48	37.14	210.44	52.61
31	سميك	نانوسيلفر /كيتوزان	5 جم /200/ملل/لتر	1.00	94.90	10.64	73.91	71.43	250.88	62.72
32	سميك	نانوسيلفر /كيتوزان	7.5 جم /200/ملل/لتر	1.00	97.96	10.23	69.57	60.00	237.76	59.44
33	سميك	نانوسيلفر /كيتوزان	2.5 جم /200/ملل/لتر	2.00	87.76	19.85	100.00	60.00	267.61	66.90
34	سميك	نانوسيلفر /كيتوزان	5 جم /200/ملل/لتر	2.00	89.80	10.47	69.57	77.14	246.98	61.74
35	سميك	نانوسيلفر /كيتوزان	7.5 جم /200/ملل/لتر	2.00	92.86	34.10	43.48	54.29	224.72	56.18
36	سميك	نانوسيلفر /كيتوزان	2.5 جم /200/ملل/لتر	3.00	84.69	28.91	47.83	57.14	218.58	54.64
37	سميك	نانوسيلفر /كيتوزان	5 جم /200/ملل/لتر	3.00	86.73	25.33	52.17	60.00	224.24	56.06
38	سميك	نانوسيلفر /كيتوزان	7.5 جم /200/ملل/لتر	3.00	89.80	10.15	43.48	65.71	209.14	52.29



شكل (5) يوضح أقل العينات المنتجة تحت البحث



شكل (6) يوضح أفضل العينات المنتجة تحت البحث

حيث اتفقت النتائج مع دراسة (Youbo 2012) والتي أكدت على أن الأقمشة المجهزة بجسيمات الفضة والكيتوزان لها مقاومة عالية لبكتريا ايكولاى.


ويعمل ماسح الكتروني (SEM) لسطح أفضل واقل عينه للقماش المنتج تحت البحث:

لعمل مسح الكتروني للعينات. يتم قص العينات فى صورة دوائر


من الجدول (11) والأشكال (5-6) يتضح أن القماش الشاش السميك هو الأفضل بالنسبة لجميع خواص الاداء المختلفة بعد المعالجة بالكيتوزان /نانوسيلفر عند زمن التحميص (12 دقيقة)، تركيز (7.5 كيتوزان /200ملل نانو سيلفر /لتر وذلك بمساحة مثالية 334.40 بينما اقل العينات المنتجة تحت البحث قبل المعالجة (خام) هي الشاش الرفيع (الخفيف) وذلك بمساحة مثالية 122.31

2. المواصفة القياسية المصرية (2005)، الشاش القطنى الطبى الماص، رقم 4754.
3. Hebeish A, ME El-Naggar, MMG Fouda, MA Ramadan, SS Al-Deyab.(2011), "Highly effective antibacterial textiles containing green synthesized silver nanoparticles, Carbohydrate Polymers", 86 (2), 936-940.
4. Park C.J., S.G. Clark and C.A. Lichtensteiger, (2009), Accelerated wound closure of pressure ulcers in aged mice by chitosan scaffolds with or without bFGF, Acta Biomaterialia, 5, 1926-1936.
5. Chen.C.Y , Li Chiang.C, (2008) Preparation of cotton fibers with antibacterial silver nanoparticles Materials Letters, 62, 3607–3609
6. Duan, Y. Y. et al. (2007), Preparation of Antimicrobial Poly(e-caprolactone) Electrospun Nanofibers Ccontaining Silver-Loaded Zirconium Phosphate Nanopartciles. J. Appl. Polym. Sci. 106, 1208-1214.
7. Jia, J., Duan, Y. Y., Wang, S. H., Zhang, S. F. & Wang, Z. Y. (2007), Preparation and Characterization of Antibacterial Silver-Containing Nanofibers for Wound Dressing Applications. J. US-China Med. Sci. 4, 52-54.
8. Limbach, L. K., Wick, P., Manser, P., Grass, R. N., Bruinink, A., and Stark, W. J. (2007), Exposure of Engineered Nanoparticles to Human Lung Epithelial Cells: Influence of Chemical Composition and Catalytic Activity on Oxidative Stress, Environ. Sci. Technol. 41 (11), 4158-4163.
9. M. H. El-Rafie, M.E. El-Naggar, M.A. Ramadan, M.M.G. Fouda, SS Al-Deyab, (2011), Environmental synthesis of silver nanoparticles using hydroxypropyl starch and their characterization, Carbohydrate Polymers, 86 (2), 630-635.
10. Mohamed E. I. Badawy, Entsar I. Rabea, (2012), "Characterization and antimicrobial activity of water-soluble N-(4-carboxybutyryl) chitosans against some plant pathogenic bacteria and fungi", Carbohydrate Polymers, Volume 87, Issue 1, 4 250-256. January.
11. Orhue, P.O, Momoh A.R.M,(2012): The antibiogram types of Staphylococcus aureus isolated from nasal carriers from irrua Specialist teaching hospital, Edo state, Nigeria, E3 Journal of Biotechnology and Pharmaceutical Research Vol.3(4), pp.83-87, June.
12. Sanyakamdhorn, S. et al, (2013), Encapsulation of Antitumor Drug Doxorubicin and Its Analogue by Chitosan

قطر الدائرة 1سم، ثم يتم تغطية سطح القماش بذرات الذهب لتوضيح شكل الالياف بشكل جيد، وبفحص الاقمشة قبل وبعد المعالجة باستخدام الماسح الإلكتروني Scanning electro microscope (SEM) وجد الاتى:




شكل (7) أقل العينات المنتجة تحت البحث قبل المعالجة




شكل (8) أفضل العينات المنتجة تحت البحث بعد المعالجة

ومن خلال الشكل (7) و(8) يتضح أن وجود تكاثر كثيف للبكتريا على الأقمشة الغير معالجة بينما الألياف المعالجة بالكيوتوزان والنانو سيلفر فقد أعطت مقاومة واضحة للبكتريا وهو ما أكدت عليه دراسة (X.L 2010). ومن خلال الشكل (9) و(10) يتضح وجود مواد المعالجة على سطح القماش وهى الكيوتوزان والنانوسيلفر.



شكل (9) الماسح الالكترونى لقماش الشاش الغير معالج



شكل (10) الماسح الالكترونى لقماش الشاش المعالج

المراجع References

1. محمد هاشم البشير (2010م)، تكنولوجيا النانو، ايترك للطباعة والنشر.

- Nanoparticles-Chitosan Composite Journal of Engineered Fibers and Fabrics, Volume 7, Issue 2.
16. AATCC test method 147, anti bacterial activity assessment of textile materials, parallel streak method, (1998).
 17. ASTM Standard Test method D, 1910-64 (1970). ASTM, standards, D, 64, (1682).
 18. Scanning Electron Microscope SEM, SU5000, nm 2800b, (2005).
 19. Health and Energy (2015) accessed via www.Healthandenergy.com.
 13. Mahapatra S.S., and N. Karak, (2008), Silver nanoparticle in hyperbranched polyamine, Synthesis, characterization and antibacterial activity, Mater. Chem. Phys.112, 1114-1119.
 14. Xu X.L., X.P. Zhuang and B.W. Cheng, et al, (2010), Manufacture and properties of cellulose/O-hydroxyethyl chitosan blend fibers, Carbohydr. Polym. 81, 541-544.
 15. Youbo Di1, Qingshan Li1, Xupin Zhuang, Ph.D, ,(2012), Antibacterial Finishing of Tencel/Cotton Nonwoven Fabric Using Ag Nanoparticles. Biomacromolecules 14 (2) 557 – 563.