



Journal of Applied
Arts & Sciences



مجلة الفنون
والعلوم التطبيقية



تأثير التغير في التراكيب البنائية لأقمشة القمصان على خواص الراحة

Effect of structural changes in the structures of fabric T-shirts on the properties of comfort

شيماء اسماعيل اسماعيل محمد عامر

مدرس فنون تطبيقية - قسم الغزل والنسيج والتريكو- جامعة حلوان

ملخص البحث

تعتبر الملابس ضرورة للإنسان كغيرها من ضروريات الحياة من مأكّل ومسكن وغيرهما ، لذا ارتبطت الحاجة إلى الملابس للوقاية من الأحوال الجوية كالبرد والحر ، و للملابس وظائف عدة في الأصل كان اللباس للحماية لكن الأمر تعدى ذلك ليأخذ أبعادا أخرى ثقافية وسيكولوجية ومجتمعية ، ويقوم البحث بدراسة إنتاج هذه النوعية من الأقمشة ودراسة أفضل المعايير العلمية التي تحقق أفضل خواص الراحة. وتم إنتاج ١٦ عينة باستخدام القطن والميكروفيلر باختلاف عدد الحدقات وتراكيب نسجية وأساليب غزل وبنسب خلط ثابتة ١/١ . وقد تم قياس نفاذية هواء واختبار السمك والوزن المتر المربع وقوة شد والاستطالة والصلابة في كلا الاتجاهين، ومعظم العينات حققت النتائج المطلوبة .

المقدمة

البوليستر(الميكروفيلر) من الخامات التي لها قدره العالية على الامتصاص وتبخّر العرق بسرعة كبيرة وله القدرة على التكيف مع درجة حرارة، وتتميز أيضا بالتغطية العالية والكثافة النوعية المنخفضة والثبات العالي للابعد والملمس الناعم التي تكسب الجسم الاحساس بالراحة (٤:ص١٣٩٢) ، فهي خامة متناهية الدقة تساوي واحد دنير أو أقل من واحد ديتكس ، فهي أدق مرة واحدة من شعرة الإنسان، ومرتين من الحرير الطبيعي وثلاث مرات من القطن وأربع مرات من الصوف. (٥:ص٧٩)

تعد القمصان من الملابس الأكثر استخداما ، فيجب أن تتميز هذه النوعية من الأقمشة بنفاذيتها للهواء ، والمرونة ، ونعومة الملمس. ومن هنا كان اختيار موضوع البحث " تأثير التغير في التراكيب البنائية لأقمشة القمصان على خواص الراحة"

ترتبط كفاءة الملابس ارتباطا وثيقا بجودة تحضيرات الغزل والتراكيب البنائية والخامات ، حيث يحرص المتخصصون والخبراء في هذه الصناعات على ارضاء الأرواق جميع فئات المجتمع ، فالملابس من الإحتياجات الأساسية التي لاغنى عنها ، فهي تلتصق و يطلق عليها الجلد الثاني لتغطي الجسم البشري وتستخدم أيضا للحماية من البيئة المحيطة ومن عوامل المناخية (١:ص٢) ، فيطلق عليها الملابس الوظيفية نظرا لتوفر الأمن والأمان ، (٢:ص٩٨-١١٣) لذلك تدعوا الحاجة إلى التطور والتقدم للملابس ليحقق فيها الإحساس بالراحة ، (٣:ص٢) فمن العوامل الأساسية التي لها دورا كبيرا في صناعة الغزل والنسيج لتحقيق خاصية الراحة هي العوامل الفيزيائية التي لها علاقة بالتغير في تركيب الخيط والتركيب النسجي ونوع الخيط ونمره الخيط ، وتؤثر الراحة أيضا على العوامل النفسية والفسولوجية من حيث انتقال الرطوبة والهواء والعرق.

مشكلة البحث

على تغير شكل التركيب النسجي ومقدار البرم واتجاه البرم ونمرة الخيوط والعوامل البنائية للقماش. (٩: ص ٢٠١)

ثالثا ملمس الأقمشة: هي مدى نعومة السطح مما يؤدي الى الشعور بالراحة، فكلما زادت النعومة زاد مقدار التصاق سطح الملابس بجسم الانسان مما تعطى المرثدي الاحساس بالبرودة في فصل الصيف ، فمن الخامات التي تتصف بنعومة السطح خامة الميكروفيلير ويرجع ذلك الى دقة الشعيرات. (١٠: ص ٤٠)

رابعا امتصاص الأقمشة للرطوبة : هي من أحد العوامل التي تلعب دورا كبيرا لتجعل الملابس أكثر الشعور بالراحة لأنها تعتمد على قدرة الشعيرات على مدى امتصاصها للرطوبة ، (١١: ص ٨١) وتعمل ميكانيكية الإمتصاص عندما يفرز جسم الإنسان كمية من العرق تكسب الجسم بروده وذلك بسبب الامتصاص وتبعد العرق بعيدا عن جسم الانسان ، أما الملابس التي ليس لها القدرة على الإمتصاص فتصيب الإنسان بالأمراض وأكثر عرضة للفطريات والميكروبات عن طريق يكون الجسم مبتل بالعرق ، (١٢: ص ١٢٧) يعتبر خامة القطن من الخامات التي لها القدرة على الامتصاص تصل نسبة الامتصاص ٨,٥% (١٠: ص ٣٣) وأيضا خامة الميكروفيلير من الخامات الأكثر امتصاص. (١٣: ص ٢١٩)

وقد استخدم في البحث عينات منتجة بالغزل المدمج وغزل الطرف المفتوح، ينتج القطن ذات الغزل المدمج بهدف التحكم في مثلث الغزل فهي تداخل بين نظام الغزل الحلقي مع نظام الغزل الاحتكاكي (١٤: ص ٧١)، لتكسب الخيوط خواص منها زيادة متانة الخيط ويقلل من درجة التشعير وتحسن واضح في تركيب الخيط الناتج وزيادة مقاومة الخيط للاحتكاك (١٥: ص ٣٥). وتعتمد فكرة غزل الطرف المفتوح على تفتيح الشريط حتى درجة الشعيرة الواحدة، فيتم فصل الشعيرات عن الشريط وتكثيفها في علبة الغزل ثم اعطاء برمات للخيط الناتج وتدويره على بكرات (١٦: ص ١)، فالخيوط المنتجة بالغزل المدمج لديها تشعير أقل وقوة شد أعلى من خيوط المغزولة بالطرف المفتوح (١٧: ص ٨٧).

التجارب العملية*** الخامات المستخدمة**

تم إنتاج العينات باستخدام خامات مختلفة وهي القطن نمرة ١/٣٠ (غزل طرف مفتوح و غزل مدمج) وبوليستر ميكروفيلير ٢٨٨/١٥٠ وبوليستر ميكروفيلير

- ندرة الاستفادة من خامة الميكروفيلير في صناعة القمصان ، بالرغم من توفر خصائص مميزه ومناسبة للأداء الوظيفي .
- ندرة توفر الخصائص المتطلبة للوصول إلى أعلى درجات الراحة للمستخدمين .
لذا فان الاهتمام بالأبحاث التي تعمل على إيجاد حلول علمية وعملية أمر بالغ الأهمية للمشاركة في تصميم وإنتاج هذه النوعية من الأقمشة .

أهمية البحث

- امكانية الحصول على منتج ذو تراكيب بنائية لأقمشة القماش لكي ينافس الأقمشة الأخرى ، ويحتل مكانة متفردة في مجال الصادرات العالمية .
- الوصول إلى منتج مبتكر يؤدي دوره الوظيفي بشكل مناسب ويلبي احتياجات المستهلك .

هدف البحث

- تحقيق خواص الراحة من خلال الوصول إلي أفضل أنواع إنتاج للخيوط وأفضل خامة وأفضل تركيب نسجي وأفضل عدد حدفات.

فروض البحث

- يؤثر التركيب البنائي (نوع الخامة – طرق الغزل- عدد لحامات /سم - التركيب النسجي) على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة .

منهجية البحث:

يتبع البحث المنهج التجريبي التحليلي .

الخواص الوظيفية الواجب توافرها في الأقمشة المستخدمة للقمصان

أولا توفير الراحة: تعتبر توفير الراحة من أهم المتطلبات التي يجب توافرها في المنسوجات والملابس ، فهي أكثر أهمية بالإضافة إلى المظهر الجمالي مما يؤثر ذلك على اختيار المنتج ، وللراحة عوامل كثيرة لتحقق الشعور بها الفرد فمنها عوامل فسيولوجية وجسدية ونفسية ، (٦: ص ٤٦، ٧: ص ٩٤) كما أن الراحة أنواع عدة منها الراحة لحرية حركة الجسم وهذا النوع خاص بالحفاظ على تناسق بين الملابس وبين جسم الانسان وتقليل الحمل على الجسم ، وأيضا ترتبط الراحة بالراحة الشعورية وذلك من خلال مدى إحساس الإنسان بالراحة عندما يرتدي هذه الملابس وملامسة جلده بعيد عنه الإلتهاب الناتجة عن خشونة السطح والحكة. (٨: ص ١٠٥٧)

ثانيا نفاذية الأقمشة للهواء: هي نسبة المرور للهواء بالقماش إلى الحجم الكلي ، وتختلف معدل النفاذية للهواء

عرض الماكينة : مترين و ١٠ ، نوع الماكينة: دوبي ،
سرعة الماكينة : ٣٦٠ حذفة / دقيقة ، التطريح : ٢ فتلة
/باب ، عرض القماش : ١٧٠ سم) ، والجدول يوضح
مواصفات العينات المنتجة مواصفة السداء (سداء قطن
نمرة ٢/٤٠ وكثافة السداء ٢٤ فتلة /سم).

١٥٠/١٤٤ ، تم استخدام الخامات كما هو موضح في
جدول ١.

*** الأساليب التنفيذية المستخدمة**

- تم إنتاج العينات باستخدام تركيبين نسجيين وهما مبرد
٢/٢ وسادة ١/١ .
- تم إنتاج جميع العينات بالمواصفات التالية (اسم الماكينة
: فاماتكس - ايطالي PS101 ، سنة الصنع : ١٩٩٦ ،

جدول ١: يوضح مواصفات العينات المنتجة سداء قطن مع حذفات مختلفة للحملة

رقم العينة	نوع الحذفات	الأسلوب التنفيذي	كثافة اللحملة /سم
١	قطن غزل طرف مفتوح	سادة ١/١	٢٢
٢	قطن غزل طرف مفتوح	مبرد ٢/٢	٢٤
٣	قطن مدمج	سادة ١/١	٢٢
٤	قطن مدمج	مبرد ٢/٢	٢٤
٥	قطن غزل طرف مفتوح/ميكروفيبر ٢٨٨	سادة ١/١	٢٢
٦	قطن غزل طرف مفتوح/ميكروفيبر ٢٨٨	مبرد ٢/٢	٢٤
٧	قطن غزل طرف مفتوح/ميكروفيبر ١٤٤	سادة ١/١	٢٢
٨	قطن غزل طرف مفتوح/ميكروفيبر ١٤٤	مبرد ٢/٢	٢٤
٩	بوليستر (ميكروفيبر ٢٨٨)	سادة ١/١	٢٤
١٠	بوليستر (ميكروفيبر ٢٨٨)	مبرد ٢/٢	٢٢
١١	بوليستر (ميكروفيبر ١٤٤)	سادة ١/١	٢٤
١٢	بوليستر (ميكروفيبر ١٤٤)	مبرد ٢/٢	٢٢
١٣	قطن مدمج /ميكروفيبر ٢٨٨	سادة ١/١	٢٤
١٤	قطن مدمج /ميكروفيبر ٢٨٨	مبرد ٢/٢	٢٢
١٥	قطن مدمج /ميكروفيبر ١٤٤	سادة ١/١	٢٤
١٦	قطن مدمج /ميكروفيبر ١٤٤	مبرد ٢/٢	٢٢

الاختبارات المعملية

٣. اختبار نفاذية الأقمشة للهواء تم إجراء هذا الاختبار طبقاً
للمواصفة القياسية (ASTM,737-97). (٢٠)
٤. اختبار قوة الشد والاستطالة تم إجراء هذا الاختبار طبقاً
للمواصفة القياسية الأمريكية (ASTM,D1682-1975)
(٢١).
٥. اختبار الصلابة تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة
القياسية (ASTM standard D5732-95). (٢٢)

الاختبارات التي تم إجرائها على الأقمشة المنتجة هي:
١. اختبار سمك الأقمشة تم إجراء هذا الاختبار طبقاً
للمواصفات القياسية الأمريكية- (ASTM,D1777)
1996). (١٨)
٢. اختبار وزن المتر المربع للأقمشة تم إجراء هذا
الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية (ASTM,
D3776-1975). (١٩)

جدول ٢: يوضح نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها على العينات المنتجة


رقم العينة	نوع الحفظات	الأسلوب التنفيذي	عذوق اللحم/اسم	السمك (طن)	وزن المتر المربع (ج/م ^٢)	نفاذية هواء (سم ^٣ /سم ^٢ /ث)	اتجاه السداء		اتجاه اللحمية	
							قوة شد (كجم/م ^٢)	استطالة (%)	قوة شد (كجم/م ^٢)	استطالة (%)
١	١	١	١	٠,٣١٠	١١٩	١٣١,١	٠,٩٣	١٢,٧	٠,٧٧	٢٥,٠
٢	١	٢	٢	٠,٣٧٥	١٢٧,٠	٩٩,٠٤	١,٣٣	١٠,٣	١,٤٢	٢١
٣	٢	١	١	٠,٣٠٩	١١٩,٤	١٢٥,٢	٠,٩٩	١٢,٥	٠,٩٤	٢٥,٠
٤	٢	٢	٢	٠,٣٥٩	١٢٩	٨٨,٦٤	١,٣٥	١٠,٣	١,٤٣	٢٠,٩
٥	٣	١	١	٠,٢٩٥	١١٤,٩	١٥٠,٧	٠,٧٧	١٣,٩	٠,٤٣	٢٧,٤
٦	٣	٢	٢	٠,٣٣٨	١٢٤,٦٥	١٠٠,٨	١,١٨	١١,٠	١,١٩	٢١,٩
٧	٤	١	١	٠,٣٠٤	١١٣,٥	١٥٥,٠	٠,٧٥	١٤,٤	٠,٤٢	٢٧,٩
٨	٤	٢	٢	٠,٣٤٧	١٢٣,٦	١١٢,٣	١,١٧	١١,٥	١,١٩	٢٢,٧
٩	٥	١	٢	٠,٣١٩	١٢٢,٢٥	١١٤,٨	١,٠٦	١١,٧	١,١٧	٢٣,٧
١٠	٥	٢	١	٠,٢٧٠	١١٢,٧٤	١٦٤,٣	٠,٦٦	١٤,٥	٠,٤٢	٢٨,٢
١١	٦	١	٢	٠,٣٢٤	١٢٠,٩	١٢٢,٠	١,٠٥	١٢,٠	١,١٠	٢٤,٠
١٢	٦	٢	١	٠,٢٧٣	١١٢	١٦٦,٠	٠,٦١	١٤,٩	٠,٤١	٢٨,٣
١٣	٧	١	٢	٠,٣٢٨	١٢٦	٩٩,٥٤	١,٢٦	١٠,٦	١,٣٥	٢١,٣
١٤	٧	٢	١	٠,٢٨٤	١١٦,٩	١٤٩,٠	٠,٨٥	١٣,٠	٠,٦٣	٢٦,٤
١٥	٨	١	٢	٠,٣٣٧	١٢٥,٧	١٠٠,٨	١,٢١	١٠,٧	١,٢٨	٢١,٣
١٦	٨	٢	١	٠,٢٨٨	١١٥,٦	١٤٩,٧	٠,٨٣	١٣,٩	٠,٤٥	٢٦,٥

• اختبار السمك

يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين (ص) اختبار السمك و(س_١) نوع الحدفات و(س_٢) الأسلوب التنفيذي و(س_٣) كثافة اللحمة.

معادلة خط الانحدار للعينات المنتجة

$$\text{ص} = ٠,٢٦٤ - ٠,٠٠٥ \text{س}_١ + ٠,٠٠١ \text{س}_٢ + ٠,٠٠٤ \text{س}_٣ \quad \text{معامل الارتباط } (R^2) = ٠,٨٦$$



شكل ١: يوضح تأثير العلاقة بين العينات واختبار السمك


اختبار وزن المتر المربع

معادلة خط الانحدار للعينات المنتجة

يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين (ص) اختبار وزن المتر المربع و(س_١) نوع الحدفات و(س_٢) الأسلوب التنفيذي و(س_٣) كثافة اللحمة.

نلاحظ من الشكل أن أقل سمك عينة رقم ١٠ (ميكروفيبر ٢٨٨-مبرد ٢/٢- ٢٢ لحمة /سم) ، وعينة رقم ١٢ (ميكروفيبر ١٤٤-مبرد ٢/٢- ٢٢ لحمة /سم) ، وذلك يرجع إلى الكثافة النوعية للبوليستر أقل من القطن ، فالكثافة النوعية للبوليستر تصل الى ١,٣٨ جم /سم^٣ أما الكثافة النوعية للقطن ١,٤٥ جم /سم^٣ ، والتركيب النسبي مبرد ٢/٢ أقل عدد التعاشقات من سادة ١/١ وأيضا أقل عدد الحدفات ٢٢ لحمة/سم.

$$\text{ص} = ١٠٨,٣٥ - ٠,٤٩ \text{س}_١ + ٠,٠١ \text{س}_٢ + ٩,٣٨ \text{س}_٣ \quad \text{معامل الارتباط } (R^2) = ٠,٨٢$$



شكل ٢: يوضح تأثير العلاقة بين العينات واختبار وزن المتر المربع

رقم ١٠ (ميكروفيبر ٢٨٨-مبرد ٢/٢- ٢٢ لحمة /سم) ، وذلك يرجع إلى الكثافة النوعية للبوليستر أقل من القطن ،

نلاحظ من الشكل أن أقل وزن عينة رقم ١٢ (ميكروفيبر ١٤٤-مبرد ٢/٢- ٢٢ لحمة /سم) ، وعينة


معادلة خط الانحدار للعينات المنتجة

يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين (ص) نفاذية الهواء و(س١) نوع الحدفات و(س٢) الأسلوب التنفيذي و(س٣) كثافة اللحم.

فالكثافة النوعية للبوليستر تصل الى ١,٣٨ جم /سم^٣ أما الكثافة النوعية للقطن ١,٤٥ جم /سم^٣ ، والتركييب النسجي مبرد ٢/٢ أقل عدد التعاشقات من سادة ١/١ وأيضا أقل عدد الحدفات ٢٢لحمة/سم.

اختبار نفاذية الهواء

معامل الارتباط $(R^2) = 0,83$ ص = $175,6 + 1س٢,٦ + ١س٣,٧٩ - ٣س٣ ٧٧,١٣$



شكل ٣: يوضح تأثير العلاقة بين العينات واختبار نفاذية الهواء


اختبار قوة الشد في اتجاه السداء

معادلة خط الانحدار للعينات المنتجة

يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين (ص) اختبار قوة الشد في اتجاه السداء و(س١) نوع الحدفات و(س٢) الأسلوب التنفيذي و(س٣) كثافة اللحم.

نلاحظ من الشكل أن أفضل عينات اعلى نفاذية للهواء عينة رقم ١٢ (ميكروفيبر ١٤٤ - مبرد ٢/٢ - ٢٢ لحمة /سم) ، وعينة رقم ١٠ (ميكروفيبر ٢٨٨ - مبرد ٢/٢ - ٢٢ لحمة /سم) ويرجع ذلك الى عدد لحمات ٢٢ لحمة/سم ، فالمسافات البينية بين الخيوط عالية ، فكلما زادت المسافة البينية زاد نفاذية الهواء ويرجع أيضا الى التركييب النسجي مبرد ٢/٢ اقل عدد التعاشقات من التركييب النسجي سادة ١/١ .

معامل الارتباط $(R^2) = 0,81$ ص = $0,5 - ١س١,٠٠٢ - ٢س٢,٠٠٥ - ٣س٣ ٠,٠٤$



شكل ٤: يوضح تأثير العلاقة بين العينات واختبار قوة شد في اتجاه السداء

اختبار قوة الشد في اتجاه اللحامات


معادلة خط الانحدار للعينات المنتجة

يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين (ص) اختبار قوة الشد في اتجاه اللحامات و(س١) نوع الحدفات و(س٢) الأسلوب التنفيذي و(س٣) كثافة اللحمة.

معامل الارتباط $(R^2) = 0,87$

نلاحظ من الشكل أن اعلى قوة شد في اتجاه السداء عينة رقم ٤ (قطن مدمج- مبرد ٢/٢ - ٢٤ لحمة /سم) ، وعينة رقم ٢ (قطن غزل مفتوح- مبرد ٢/٢ - ٢٤ لحمة /سم) وذلك بسبب عدد لحامات ٢٤ لحمة /سم تزيد قوة الارتباط بين الخيوط ، وقطن غزل المدمج اعلى قوة شد يرجع ذلك إلي أسلوب الغزل زاوية البرم الخيط تحجز عدد من الشعيرات فتقل صفة التشعير وانتظامية أعلى.

ص = ٠,٥ - ٠,٣س١ - ٠,٠٤س٢ - ٠,٧س٣



شكل ٥: يوضح تأثير العلاقة بين العينات واختبار قوة شد في اتجاه اللحمة

اختبار الاستطالة في اتجاه السداء


معادلة خط الانحدار للعينات المنتجة

يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين (ص) اختبار الاستطالة في اتجاه السداء و(س١) نوع الحدفات و(س٢) الأسلوب التنفيذي و(س٣) كثافة اللحمة.

معامل الارتباط $(R^2) = 0,81$

نلاحظ من الشكل أن اعلى قوة شد في اتجاه اللحمة عينة رقم ٤ (قطن مدمج- مبرد ٢/٢ - ٢٤ لحمة /سم) ، وعينة رقم ٢ (قطن غزل مفتوح- مبرد ٢/٢ - ٢٤ لحمة /سم) وذلك بسبب عدد لحامات السنتمر اعلى ، ولأن القطن المدمج زاوية البرم تحجز عدد كبير من الشعيرات فتحقق قوة شد عالية .

ص = ١٥,٧٩ + ٠,١٣س١ + ٠,٠٩س٢ - ٢,٧س٣



شكل ٦: يوضح تأثير العلاقة بين العينات واختبار الاستطالة في اتجاه السداء

اختبار الاستطالة في اتجاه اللحام


معادلة خط الانحدار للعينات المنتجة

يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين (ص) اختبار الاستطالة في اتجاه اللحام و(س١) نوع الحدفات و(س٢) الأسلوب التنفيذي و(س٣) كثافة اللحمة.

$$\text{معامل الارتباط } (R^2) = 0,82$$

نلاحظ من الشكل أن أقل استطالة في اتجاه السداء عينة رقم ٤ (قطن مدمج- مبرد ٢/٢ - ٢٤ لحمة /سم) ، وعينة رقم ٢ (قطن غزل مفتوح- مبرد ٢/٢ - ٢٤ لحمة /سم) وذلك بسبب عدد لحامات السنتمتر اعلى ويوجد علاقة عكسية بين قوة الشد والاستطالة ، فكلما زاد قوة الشد قل الاستطالة .

$$\text{ص} = 30,74 + 1,18 \text{س}١ + 0,01 \text{س}٢ - 4,7 \text{س}٣$$



شكل ٧: يوضح تأثير العلاقة بين العينات واختبار الاستطالة في اتجاه اللحمة

اختبار الصلابة في اتجاه السداء


معادلة خط الانحدار للعينات المنتجة

يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين (ص) اختبار الصلابة في اتجاه السداء و(س١) نوع الحدفات و(س٢) الأسلوب التنفيذي و(س٣) كثافة اللحمة.

$$\text{معامل الارتباط } (R^2) = 0,81$$

نلاحظ من الشكل أن أقل استطالة في اتجاه اللحام عينة رقم ٤ (قطن مدمج- مبرد ٢/٢ - ٢٤ لحمة /سم) ، وعينة رقم ٢ (قطن غزل مفتوح- مبرد ٢/٢ - ٢٤ لحمة /سم) وذلك بسبب عدد لحامات السنتمتر اعلى ويوجد علاقة عكسية بين قوة الشد والاستطالة ، فكلما زاد قوة الشد قل الاستطالة .

$$\text{ص} = 2,21 - 0,03 \text{س}١ + 0,005 \text{س}٢ - 0,77 \text{س}٣$$



شكل ٨: يوضح تأثير العلاقة بين العينات واختبار الصلابة في اتجاه السداء

اختبار الصلابة في اتجاه اللحمية


معادلة خط الانحدار للعينات المنتجة

يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين
(ص) اختبار الصلابة في اتجاه اللحمية و(س١) نوع
الحدفات و(س٢) الأسلوب التنفيذي و(س٣) كثافة اللحمية.

$$\text{معامل الارتباط } (R^2) = 0,81$$

$$\text{ص} = 2,26 - 0,04 \text{س}١ + 0,06 \text{س}٢ - 0,92 \text{س}٣$$

نلاحظ من الشكل أن أقل صلابة في اتجاه السداء عينة رقم
١٢ (ميكروفيبر ١٤٤ - مبرد ٢/٢ - ٢٢ لحمية /سم) ، وعينة
رقم ١٠ (ميكروفيبر ٢٨٨ - مبرد ٢/٢ - ٢٢ لحمية /سم) ،
وذلك بسبب عدد لحمت السنتمتر أقل وبسبب عدد
التعاشقات في المقطع العرضي للمبرد ٢/٢ أقل من سادة
١/١ .



شكل ٩: يوضح تأثير العلاقة بين العينات واختبار الصلابة في اتجاه اللحمية

تقييم العينات المنتجة لتحديد أفضل عينة تناسب
الاستخدام النهائي وذلك باستخدام نظام الرادار للخواص
الوظيفية المختلفة

نلاحظ من الشكل أن أقل صلابة في اتجاه اللحمية عينة رقم
١٢ (ميكروفيبر ١٤٤ - مبرد ٢/٢ - ٢٢ لحمية /سم) ، وعينة
رقم ١٠ (ميكروفيبر ٢٨٨ - مبرد ٢/٢ - ٢٢ لحمية /سم) ،
وذلك بسبب عدد لحمت السنتمتر أقل وبسبب عدد
التعاشقات في المقطع العرضي للمبرد ٢/٢ أقل من سادة
١/١ .

تم حساب المساحة الكلية من القانون الآتي:


$$= 1/2(\sin 360/9) \times ((A \times B) + (B \times C) + (C \times D) + (D \times E) + (E \times F) + (F \times G) + (G \times H) + (H \times I) + (I \times A))$$

حيث أن :

A = اختبار السمك	D = اختبار قوة شد في اتجاه السداء	G = اختبار الاستطالة في اتجاه اللحمية
B = اختبار وزن المتر المربع	E = اختبار الاستطالة في اتجاه السداء	H = اختبار الصلابة في اتجاه السداء
C = اختبار نفاذية الهواء	F = اختبار قوة شد في اتجاه اللحمية	I = اختبار الصلابة في اتجاه اللحمية

جدول ٣: يوضح نتائج يوضح النسبة المئوية لجودة والمساحة الكلية على العينات المنتجة

المساحة الكلية	الصلابة في الاتجاه العرضي (%)	الصلابة في الاتجاه السدائي (%)	اتجاه اللحمة		اتجاه السدء		تقافية هواء (%)	وزن المتر المربع (%)	المسك (%)	رقم العينة
			استطالة (%)	قوة شد (%)	استطالة (%)	قوة شد (%)				
٢,٣٧٤٩٦٧	%٨٥	%٨٠	%٨٣	%٥٤	%٨١	%٦٦	%٧٩	%٩٤	%٨٧	١
٢,٢٦٥٧٨٩	%٦٦	%٦٢	%١٠٠	%٩٩	%١٠٠	%٤٦	%٦٠	%٨٨	%٧٢	٢
٢,٣٦٢٨٠٥	%٨٢	%٧٥	%٧٥	%٦٣	%٨٢	%٦٢	%٧٥	%٩٤	%٨٧	٣
٢,٢٢٨١٢٤	%٦٣	%٦٢	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%٤٥	%٥٣	%٨٧	%٧٥	٤
٢,٤١١٠٢٧	%٨٩	%٨٥	%٧٦	%٣٠	%٧٤	%٧٩	%٩١	%٩٧	%٩١	٥
٢,٢٥٨٧٥٢	%٧٠	%٦٧	%٩٥	%٨٣	%٩٣	%٥٢	%٦١	%٩٠	%٨٠	٦
٢,٤٣٦٧٤	%٩٠	%٨٨	%٧٥	%٣٠	%٧١	%٨١	%٩٣	%٩٩	%٨٩	٧
٢,٢٦٣٦٧٥	%٧١	%٦٨	%٩٢	%٨٣	%٨٩	%٥٢	%٦٨	%٩١	%٧٨	٨
٢,٣٨١٩٧٨	%٧٧	%٧١	%٨٨	%٨٢	%٨٨	%٥٨	%٦٩	%٩٢	%٨٤	٩
٢,٦٦٥٦٤٤	%٩٢	%٩١	%٧٤	%٣٠	%٧١	%٩٢	%٩٩	%٩٩	%١٠٠	١٠
٢,٣٧٨٠١	%٧٨	%٧٢	%٨٧	%٧٧	%٨٦	%٥٨	%٧٤	%٩٣	%٨٣	١١
٢,٨٣٨٥٣٧	١٠٠ %	%١٠٠	%٧٤	%٢٩	%٦٩	١٠٠ %	١٠٠ %	١٠٠ %	%٩٩	١٢
٢,٣٢٤٧٢٨	%٦٧	%٦٤	%٩٨	%٩٥	%٩٧	%٤٨	%٦٠	%٨٩	%٨٢	١٣
٢,٤٧٩٠٠٩	%٨٧	%٨٠	%٧٩	%٤٤	%٧٩	%٧٢	%٩٠	%٩٦	%٩٥	١٤
٢,٢٩٨٠٨١	%٦٩	%٦٥	%٩٨	%٩٠	%٩٦	%٥٠	%٦١	%٨٩	%٨٠	١٥
٢,٣٧٠٤٦٣	%٨٨	%٨١	%٧٩	%٣١	%٧٤	%٧٣	%٩٠	%٩٧	%٩٣	١٦



شكل ١٠: يوضح أفضل عينات جودة من مقارنة بالعينات

أكثر وزن من القطن بغزل الطرف المفتوح لأن انتظامية أعلى للقطن المدمج .

- اختبار نفاذية الهواء للبوليستر (ميكروفيبر ٢٨٨ شعيرة) أقل نفاذية من البوليستر (ميكروفيبر ١٤٤ شعيرة) وذلك بسبب المسافات البينية قليلة ، والقطن بغزل المدمج أقل نفاذية من القطن بغزل الطرف المفتوح وذلك بسبب قلة لفراغات البينية .

- اختبار قوة الشد للبوليستر (الميكروفيبر ٢٨٨ شعيرة) أكثر قوة شد من البوليستر (ميكروفيبر ١٤٤ شعيرة) نظرا لزيادة المتانة وتوازي الشعيرات ، والقطن بغزل المدمج أكثر قوة شد من القطن بغزل الطرف المفتوح .

- تتناسب قوة الشد تناسب عكسي مع الاستطالة فكلما زاد قوة الشد قلت الاستطالة .

- تتناسب قوة الشد تناسب طردي مع الصلابة فكلما زاد قوة الشد زادت المتانة وبالتالي تزيد الصلابة .

المراجع

1. Horrock, A., and Anand, S., "Handbook of Technical textile ", Textile Institute Manchester, NO.12, 2000, P.P (2).

شكل ١٠ يوضح الرسم البياني أفضل ثلاث عينات للجودة مقارنة عن عينات البحث ، عينة رقم ١٢ (ميكروفيبر ١٤٤ - مبرد ٢/٢ - ٢٢ لحمة / سم) مساحة ٢,٨٣٨٥٣٧ ، وعينة رقم ١٠ (ميكروفيبر ٢٨٨ - مبرد ٢/٢ - ٢٢ لحمة / سم) مساحة ٢,٦٦٥٦٤٤ ، وعينة رقم ١٤ (قطن مدمج / ميكروفيبر ٢٨٨ - مبرد ٢/٢ - ٢٢ لحمة / سم) مساحة ٢,٤٧٩٠٠٩ .

نتائج البحث

أثبتت الدراسات أن :

- اختبار السمك للبوليستر (الميكروفيبر ٢٨٨ شعيرة) أقل سمك من البوليستر (ميكروفيبر ١٤٤ شعيرة) وذلك بسبب انتظامية عالية ، القطن بغزل المدمج أقل سمك من القطن بغزل الطرف المفتوح لأن انتظامية أعلى وقلة عدد الشعيرات .

- أن العينات المنتجة بالتركيب النسجي سادة ١/١ أعلى سمك وأكثر وزن متر المربع من العينات المنتجة مبرد ٢/٢ وذلك بسبب لزيادة عدد التعاشقات .

- اختبار الوزن المتر المربع للبوليستر (الميكروفيبر ٢٨٨ شعيرة) أعلى وزن من البوليستر (ميكروفيبر ١٤٤ شعيرة) وذلك بسبب يحتوي عدد الشعيرات في المقطع العرضي أعلى من ١٤٤ شعيرة ، والقطن بغزل المدمج

11. Chinta, . S. K. and D. Gujar, Pooja , "Significance of Moisture Management for High Performance Textile Fabrics", International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology Vol. 2, No. 3, March 2013, P.P 814- 819.
 12. BIVAINYTÈ , A., MIKUČIONIENÈ , D.,and KERPAUSKAS , P.," Investigation on Thermal Properties of Double-Layered Weft Knitted Fabrics", MATERIALS SCIENCE, Vol. 18, No. 2. 2012, P.P 167-171.
 13. Abd El-Hady, R. A. M. ," Enhancing the functional properties of weft knitted fabrics made from polyester microfibers for apparel use" , AUTEX Research Journal, Vol. 7, No3, September 2007, P.P 219- 227
 14. Canoglu , S., "The Comparison of Compact (COM 4) Yarns with Conventional Ring Yarns ",Marmara Journal of Pure and Applied Sciences, Special No-1, 2015, P.P71-73
 15. Momir, N., Zoran ,S., Franc ,L., and Andrej ,S., "Compact Spinning for Improved Quality of Ring-Spun Yarns, FIBRES & TEXTILES" in Eastern Europe, Vol. 11, No. 4 (43), October / December 2003, P.P 30-35
 16. Abou-Nassif, G., "A Comparative Study between Physical Properties of Compact and Ring Yarn Fabrics Produced from Medium and Coarser Yarn Counts ", Journal of Textiles , Vol 2014, , P.P 1-6
 17. Sevda ,A.,and Hüseyin ,K., "Comparison of Conventional Ring, Mechanical Compact and Pneumatic Compact Yarn Spinning Systems", Journal of Engineered Fibers and Fabrics 87 ,Vol. 7, No. 1 , 2012 , P.P 87 – 100.
 2. Zhang, D.,"The evolving roles of nonwoven Industry", March, 2008. P.P 98-113.
 3. Skye T. Couvrette , "The Effect of Wear and Laundering on the Moisture Management Performance of Nomex Base Layer Garments", August 11, 2015 Commencement June 2016 ,P.P 2
 4. Hossein ,B., and Shahram ,P.,"Enhanced Deep Coloring of Micro Polyester,Fabric" , MATERIALS SCIENCE, Vol.16 , No. 2 , 2010, P.P 1392–1320.
 5. Mofeda ,A., "The Influence of Number of Filaments on Physical and Mechanical characteristics of Polyester Woven Fabrics", Fashion Design Department ,Life Science Journal 2012, Vol.9 , No.3, P.P 79 – 83
 6. Wu, H. Y., Zhang, W., Li, J." Study on Improving the Thermal-Wet Comfort of Clothing during Exercise with an Assembly of Fabrics Fibres & Textiles in Eastern Europe" 75 (4) 2009, P.P 46
 7. Oglakcioglu, N., Marmarali, A. "Thermal Comfort Properties of some Knitted Structures Fibres & Textiles in Eastern Europe" 64 (5) 2007: P.P 94 – 96.
 8. Guo, Y., Li., Y., and Toukura, H., ;" Impact of Fabric Moisture Transport Properties on Physiological Responses when wearing protective clothing", Textile Research Journal Vol. 78, No. 12, 2008, P.P 1057-1069.
 9. Tugrul ,O.," Air Permeability of Woven Fabrics " Journal of Textile and Apparel , Vol . 5 , No 2 . 2006, P.P 1-10.
- ١٠- شيماء اسماعيل اسماعيل محمد عامر- " تحقيق أفضل الخواص الوظيفية لأقمشة الحماية المستخدمة في مقاومة الإشعاعات الكهرومغناطيسية" ، كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان- رسالة دكتوراه -٢٠١٢م- صفحة ٣٣-٤٠.

21. ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D, 1682-75).

22. ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D, 5732-95).

18. ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D, 1777-96).

19. ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D, 3776-75).

20. ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D, 737- 97).

Abstract:

Considered a the form of clothing necessary for a person like all the necessities of life including food, shelter and other, So linked to the need for clothing to protect against weather conditions such as a cold, heat. And clothing and several functions originally was to protect the dress but it's beyond that to take other dimensions of cultural, psychological and societal, the research study of the production of these types of fabrics and study the best scientific standards that achieve the best properties of comfort. Produced 16 Sample was using cotton and microfiber different of Pick / cm, Fabric structure, spinning and fixed mixing 1/1. It was measured permeability of air, test thickness, the weight per square meter, the tensile strength, elongation and stiffness in both directions, and most of the samples have achieved the desired results