

تأثير اختلاف بعض عناصر التركيب البنائي لأقمشة المناشف الوبرية على خاصية الإمتصاص . Effect of some construction elements of terry towel fabrics on absorption property

اسامة عز الدين علي حلاوه

الأستاذ بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

محمد عبد الجواد عبد الفتاح

الأستاذ بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

محمد عادل حامد

باحث بمرحلة الماجستير بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

كلمات دالة : Keywords

عروة الوبرة
Loop pile,
شكل الوبرة
Pile formation ,
ارتفاع الوبرة
Pile height ,
التركيب البنائي
Structure ,
الأقمشة الوبرية
Terry fabrics

ملخص البحث Abstract :

إعتمدت فكرة البحث على دراسة بعض عناصر التركيب البنائي لأقمشة المناشف الوبرية على كفاءة الإمتصاص والقدرة على الإمتصاص لهذه النوعية من الأقمشة . وقد تم تثبيت مواصفة السداء المستخدم من حيث (النمرة - الخامة - الكثافة) ، مع إستخدام بعض المتغيرات في اللحامات المستخدمة ، وقد تمثلت متغيرات اللحمة في **إختلاف خامة اللحامات** : حيث تم إستخدام ثلاث لحامات مختلفة وهم (القطن - الفسكوز - ميكروفيبر) . وكذلك **إختلاف التركيب النسجي** : حيث تم إستخدام ثلاث تراكييب نسجية متغيرة في عدد لحامات كل تكرار للتركيب (سلال) وهم (3 لحامات 4- لحامات 6- لحامات) . وأيضاً **إختلاف ارتفاع الوبرة** : حيث تم التغيير في ارتفاع عروة الوبرة على سطح القماش وهم (130-160-190) . وقد تم دراسة تأثير هذه المتغيرات على خاصية الإمتصاص لأقمشة المناشف الوبرية وتوصلت الدراسة الى أن إختلاف ارتفاع الوبرة له تأثير على درجة وكفاءة ومعدلات إمتصاص العينات، حيث تسجل أعلى القراءات للإمتصاص للعينات ذات اللحامات البوليستر الميكروفيبر ثم تليها عينات الفسكوز ثم عينات القطن كلحامات والتي تسجل أقل المعدلات لإمتصاص العينات التي تم إنتاجها بإستخدام ارتفاع 190 للوبرة ثم تليها العينات المنتجة التي تم إنتاجها بإستخدام ارتفاع 160 للوبرة ثم العينات التي تم إنتاجها بإستخدام ارتفاع 130 للوبرة والتي تسجل أقل معدلات إمتصاص للعينات .

Paper received 16th October 2019, Accepted 26th December 2019, Published 1st of April 2020

مقدمة Introduction :

أقمشة المناشف الوبرية terry towels تنتج بإستخدام ثلاث مجموعات وهما كالاتي: خيوط الوبرة pile yarn، خيوط الأرضية ground yarns و خيوط اللحمة weft yarns ، و يجب ان يتوافر بها بعض الخواص مثل :

- قوة امتصاص عالية high absorbency
 - ثبات عالي للون color fastness
 - ثبات الأبعاد dimensional stability
- كما ان خيوط الوبرة و خيوط اللحمة لهم تأثير مهم على خواص الأقمشة الوبرية ، حيث اثبتت الدراسات الحديثه ان القدره على امتصاص الماء تعتمد على:

- نوع الخيط yarn type
- خامة الخيط yarn material
- التركيب النسجي للقماش fabric structure

حيث ان:

الزيادة في كثافة اللحمة او السداء warp or weft density يقلل من نسبه امتصاص الماء water absorbency ، والزيادة في ارتفاع الوبرة pile height يزيد من امتصاص الماء.

تصنيف أقمشة المناشف الوبرية classification of terry towel fabrics

- الوزن weight : وقد يكون خفيف الوزن او متوسط او ثقيل
- ظهور الوبرة pile appearance : وقد تكون من جانب واحد او من الجانبين
- حدفات العروة loop picks : وقد تكون 3 حدفات أو 4 حدفات أو 5 حدفات

الخواص الفيزيائية للبوطة physical properties of towel

الامتصاص absorbency : الامتصاص العالي يتحقق عن طريق زياده مساحه خيوط الوبره pile yarn area وباستخدام خيوط قطن ذات برمات اقل low twists من خيوط الأرضيه العزل الحراري heat insulation : الخيوط الوبرية تجعل القماش سميك وتعطيه مستوى عالي من العزل الحراري ، وألياف القطن تكون طبيعية بها التوائتات ومتضخمة bulked and convoluted وهذا يخدم في حبس الهواء داخل التركيب البنائي للقماش ، وهذه الألتوائتات بجانب الهواء المحصور trapped air تساعد على العزل الحراري.

الطلب الكبير لزياده خواص الألياف وعمل تطبيقات جديده في مجال الخامات النسجيه يعتبر من الأسباب للنمو السريع لتكنولوجيا الميكروفيبر، حيث ان قطر شعيرات الميكروفيبر نصف قطر شعيرات الحرير ، ثلث قطر القطن و ربع قطر الصوف.

شعيرات الميكروفيبر اجود مائه مره من شعيرات الأنسان ، القماش المصنوع من الميكروفيبر يكون عموماً:

- وزنه خفيف light weight
- مقاومه التجعد resist wrinkling
- مقاومه التويبر resist pilling
- حفظ الشكل retain shape
- شديد التحمل والمتانه strong and durable مقارنة
- بالأقمشه الأخرى لهم نفس الوزن.
- قوه امتصاص عاليه super absorbent
- صديق للبيئه environmentally friendly

مشكلة البحث Statement of the problem :

عدم وجود خامة جديدة و بديلة لخامة القطن تستخدم في إنتاج أقمشة المناشف الوبرية و تقوم بإنتاج أقمشة تتميز بنفس خواص

اقمشة المناشف الوبرية اصلها من Constantinople, "turkey" حيث كانت تنسج على انوال يدوية ، في منتصف القرن التاسع عشر كانت تقنية الأقمشة الوبرية المنسوجة معروفة في الدول الأوروبية.⁹

وجدت المنسوجات الوبرية منذ عصور قديمة جدا وهي من أقدم أنواع المنسوجات ، حيث ترجع قطع من المنسوجات الوبرية الى الأسرة الحادية عشر من العصر الفرعوني ، مثل قطعة القماش التي وجدت في الدبر البحري التي توجد في المتحف المصري بالقاهرة، وهذه القطعة لمنشفة من الكتان.⁴

وقد كانت زخارف المنسوجات الوبرية في العصور القديمة تكاد تكون مقصورة على الزخارف الهندسية البحتة وذلك لأن الطريقة التطبيقية ألا وهي ظهور وبرة بارزة على سطح القماش لها دخل كبير في الزخرفة وهناك بعض القطع عليها رسوم ادمية وحيوانية رسمت بطريقة هندسية.²

اما منسوجات القطنية في القرن العاشر الهجري فتحتوى لى زخارف نباتية قريبة من الطبيعة الى حد كبير وذلك لأن الوبرة اصبحت قصيرة فلم تضع على الرسم ، ومما لا شك فيه أن أروع مما انتجته ايران في العصور الوسطى هو القطنية ذات الزخارف النباتية القريبة من الطبيعة والألوان القوية المتعددة وقد اشتهرت مدينة قاشان بانتاج القطنية في القرن العاشر الهجري وبداية القرن الحادى عشر.²

الوبرة من اللحمة

وهي واحدة من طرق الحصول على الوبرة في سطح القماش وذلك باستخدام سداء واحد ونوعين من اللحمات ، الأولى لتكوين ارضية المنسوج ويكون تركيبها النسجي في الغالب على اساس النسيج السادة وتتعاشق لحمات الأرضية مع السدى بنسيج عادى بسيط لتماسك النسيج الأصلي ، واللحمة الثانية لتكوين الوبرة ويتم تشييفها على مسافات معينة من سطح المنسوج وذلك باستعمال تراكيب نسجية خاصة تحدث تشييفا من اللحمة كما في التراكيب النسجية المعروفة باسم Corduroys أو القطنية المقلمة Corduroys Fabrics .

وتعتبر هذه النوعية من الوبرة من الأنسجة التي تتكون من سداء واحد ولحمة واحدة أو لحمتين .

يتم تصميم الأقمشة الوبرية المنسوجة بحيث تسمح لنسبة من خيوط السداء أو اللحمات بأن تبرز بزوايا قائمة منتصبة على نسيج الأرضية وتكون مقطوعة أو غير مقطوعة مما ينتج عنه قطنية أو وبرة ذات عراوى مقفولة ، و هناك نوع من السطوح الوبرية ينتج عن طريق ندف أو رفع شعيرات خيوط اللحمة و إبراز الوبرة خلال عمليات تجهيز القماش بعد إتمام عملية النسيج ، ولكن في هذه الحالة تنتج الوبرة عن طريق بروز الشعيرات وليس بروز الخيوط ، ولهذا يعتبر إصطلاح كستور أكثر ملائمة لهذا النوع من الأقمشة.⁵

نظريه تكوين الوبره:

تتلخص نظريه تكوين الوبره على ايجاد مسافة بين نقطة الضم وبين حدقتين متتالين من اللحمة حيث يتوقف طول هذه المسافة على مقدار ارتفاع الوبره المطلوب ولتكوين هذه المسافة ، يسمح بضم حدقتين ضما بسيطا بعيدا عن نقطة الضم الأصليه للقماش المنسوج مما ينتج عنه نقطة ضم غير حقيقية ، و بعد قذف الحدفة الثالثة من هذه المجموعة من الحدفات يتم ضم الحدفات الثلاث الى نقطة الضم الأصليه للقماش

وأثناء الضم تنزلق هذه الحدفات الثلاث بين خيوط سداء الأرضية المشدودة بقوة على نول النسيج بينما لا تنزلق هذه الحدفات بنفس الأسلوب بين خيوط سداء الوبره وذلك للأسباب الآتية :

- 1- نظرا لأنها تكون محجوزة بين خيوط الوبره (تركيبيا)
- 2- خيوط سداء الوبره في هذه اللحظة تكون مرتخية (غير مشدودة)

ولهذا عندما تدفع الحدفات للأمام (بعد قذف الحدفة الثالثة) فتجذب

الأداء الوظيفية للأقمشة الوبرية.

أهمية البحث Significance

تقديم دراسة علمية و عملية لإستخدام ألياف الميكروفيبر في إنتاج أقمشة المناشف الوبرية و تأثيرها على بعض خواص هذه الأقمشة .

هدف البحث Objective

1. إيجاد خامة جديدة تستخدم في إنتاج الأقمشة الوبرية و التي تؤثر في تقليل تكلفة إنتاج هذه الأقمشة الوبرية.
2. تحسين بعض الخواص لأقمشة المناشف الوبرية و خاصة خاصية زياده امتصاص الماء لهذه الأقمشة عن طريق استخدام الياف الميكروفيبر كخيوط للسداء .

متغيرات البحث Study Variables

1. إختلاف ارتفاع الوبرة
2. إختلاف التركيب النسجي المستخدم للوبرة
3. إختلاف خامة اللحمات المستخدمة.

تعرف الأقمشة الوبرية بانها منتج نسجي تتكون من عروه و بره من جنب واحد او من الجنبين تغطي سطح القماش كله¹¹، الأقمشة الوبرية أحد القطاعات الأساسية من قطاعات إنتاج المنسوجات وتتنوع الأقمشة الوبرية وطرق انتاجها وتغطي اغراض متعددة من اغراض المنسوجات (اللاستخدامية والجمالية) وتتنوع الأقمشة الوبرية من حيث شكل الوبرة وطريقة الانتاج والغرض الاستخدائي لها ، فقط تكون أعطية للأرضيات أو مفروشات او ملابس ، وهناك غرض أساسى للوبريات وهو اقمشة التجفيف.

تعتبر القوط والمناشف من أنواع أقمشة الاستخدامات المنزليه الأساسية ذات التصنيفات المختلفة والتي يجب أن تحظى بالاختيار الجيد ، ويمثل هذا النوع من الأقمشة أحد الأقسام الهامة من اى متجر خاص بالمنتجات النسجية المنزلية ، وتشمل هذه النوعية قوط الحمام و قوط الأيدي و قوط تجفيف الأطباق والصحون .¹¹ تمثل الأنسجة الوبرية قطاعا عريضا من قطاعات إنتاج الأقمشة لما لها من اهمية فى تغطية العديد من الأبعاد الفنية والجمالية والخواص الطبيعية والميكانيكية للمنتج النهائى المتطلبه لدى المستهلك وهي تتفرد بين العديد من نوعيات الأنسجة الشائعة والمتداولة بنظريات تركيبها البنائى وقواعد تصميمها والأساليب التقنية الخاصة بانتاجها والمتمثلة فى مراحل التصنيع وكذلك الأنوال والأجهزة الخاصة لتكوين الوبرة.²

وتتميز الأقمشة الوبرية بأنها أحد أنواع أقمشة المنسوجات الراقية التي تتميز بالمظهر الفخم والسطح الناعم المريح للأصابع والعيون وهي من الأقمشة التي ترتبط بالفن والتكنولوجيا بدرجة كبيرة ، كما أنها ذات عائد اقتصادى كبير ، لذلك فهي تستخدم فى مجالات عديدة مما يستدعى العمل على دعمها واطهارها بهدف زيادة تسويقها والترويج لها لتظل متربعة على عرش المنسوجات على الدوام ، وهذه الأقمشة تصمم بحيث تبيح لنسبة من خيوط السداء او اللحمة بأن تبرز بزوايا قوائم منتصبة على نسيج الأرضية وتكون ما يعرف بالوبرة.²

الإطار النظري Theoretical Framework

نبذة تاريخية عن الأقمشة الوبرية

الأسم "terry" يأتي من الكلمة الفرنسيه "tirer" والتي تعنى السحب للخارج والرجوع الى عراوى الوبره التي تسحب عن طريق اليد حتى تفعل الأمتصاص التقليدى للقوطه التركييه ، الكلمة اللاتينية "vellus" ، تعنى الشعر مشتقه من "velour" وهي عباره عن القوطه بالعراوى المقصوصه.¹¹ وعن طريق البحث المتصل بالأقمشة الوبرية فى "Manchester textile institute" ، الأبحاث اثبتت ان التطوير حدث فى تركيا وغالبا فى مدينه برسا "bursa city" احد المراكز النسجية التقليديه فى تركيا.

تنتج ألياف الفسكوز على شكل الياف مستمرة في تنوع كبير من حيث الدقة والسلك بحيث يمكن إنتاج الياف تماثل في دقتها الحرير الطبيعي إلى ألياف تماثل في سمكها الصوف كما يمكن إنتاج الفسكوز على هيئة شعيرات قصيرة يمكن ان تمر بالطرق التقليدية لغزل الخيوط الطبيعية ، كما يمكن التحكم في شكل القطاع العرضي للشعيرات لتناسب بعض الإستخدامات الخاصة أو إعطاء مظهر زخرفي وجمالي للخيوط. "7"

1 - متغيرات البحث

تمثلت متغيرات البحث في إختلاف بعض العناصر المستخدمة في إنتاج عينات البحث وهي :

- أ - إختلاف خامة اللحمة : حيث تم استخدام ثلاث لحمتان وهم القطن ، الفسكوز ، بوليستر ميكروفيبر
- ب - إختلاف التركيب النسجي : حيث تم إستخدام تركيب 3 ، تركيب 4 ، تركيب 6
- ج- إختلاف إرتفاع الوبره : حيث تم استخدام ارتفاع 130 ، ارتفاع 160 ، ارتفاع 190

2- مواصفة الخيوط المستخدمة في إنتاج عينات البحث :

1-2 خيوط السداء :

- خيوط الأرضية : نمرة 2/24 قطن مصبوغ
- خيوط الوبره : نمرة 2/24 مصبوغ

2-2 خيوط اللحمة :

- تم إستخدام ثلاثة أنواع من خامة اللحمة كمتغير للبحث وهم :
- لحمتان قطن من نمرة 2/30 انجليزي
- لحمتان فسكوز من نمرة 2/30 انجليزي
- لحمتان بوليستر ميكروفيبر من نمرة 1/300 دنير و عدد شعيرات 288 شعيرة

حيث تم إستخدام هذه اللحمتان داخل عينات البحث بنسبة 100% للحمتان لكل خامة على حدة.

3- مواصفة الماكينات المستخدمة :

تم إنتاج عينات البحث بإستخدام ماكينة نسيج مزودة بجهاز جاكارد إلكتروني داخل قسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون لتطبيقية - جامعة حلوان بالمواصفات التالية :

1-1-3 مواصفة الماكينة المستخدمة :

- نوع الماكينة= إيتيما ITEMA .
- موديل الماكينة = R9500 terry
- بلد الصنع = إيطاليا .
- سنة الصنع = 2016 .
- عرض الماكينة = 220 سم (عرض المشط) .
- سرعة الماكينة = 300 حذفة / دقيقة .
- وسيلة مرور خيط اللحمة = بإستخدام الشرائط المرنة (راببير) .
- جهاز السبلكتور (إختيار اللحمة) = ذو 8 أصابع.



شكل (1) يوضح الماكينة المستخدمة

اللحمتان الثلاث طولاً من خيوط سداء الوبره (من اسطوانة سداء الوبره) وفي نفس الوقت تجبر الطول الزائد من خيط الوبره امامها لتتشكل على هيئة عروة ، واذا تكونت تشييفة سداء الوبره في سطح القماش فتكون العراوى في وجه القماش ، أما اذا تكونت التشييفة على ظهر القماش فتنتج العراوى على ظهر القماش. "5"

القطن المصري

وبصفه عامة فإن زراعة القطن في مصر لا يوجد ما يثبت قيام القدماء المصريين بزراعته ولكن يقال أن استخدام المنسوجات القطنية في ذلك الحين كانت شائعة في عصر البطالمة (2000 عام قبل الميلاد) حيث ان القطن كان يعرف باسم صوف الحرير وهو الاسم المستخدم حالياً باللغة الألمانية (baumwool) اما بالنسبة لزراعة القطن في مصر فبدأت على نطاق واسع خلال عهد محمد علي حيث تم اكتشافه عن طريق الصدفة عندما رأى أحد الفرنسيين في ذلك الوقت شجيرة القطن مزروعة في أحد البيوت المصرية كنبات زينة وأعجب بمواصفات تيلته وتم إنتاج ثلاث بالات من القطن ، وتم بيعها في فرنسا بأسعار عالية جدا نظرا لطول تيلته ، وشجع على ذلك محمد علي باشا حاكم مصر وقتها على استيراد أجود أنواع بذور القطن .

تعريف الياف الميكروفيبر:

في السنوات الأخيرة حدث تحسن كبير في قبول الألياف التركيبية من قبل المستهلكين والتي كان في مقدمتها الياف الميكروفيبر والتي تميزت بالعديد من الخواص التي ساعدت في هذا التحول الكبير ومنها خواص التحمل الممتازة والملمس المستحب ، وقد تم تطوير الياف البولي استر المستمرة لإنتاج أقمشه مريحه مشابهة لل خامات الطبيعية تحاكي الحرير الطبيعي.

وتصنع الياف الميكروفيبر من البولي استر او البولي اميد او البولي اكريليك او الفسكوز ، كما يمكن خلطها مع القطن او الكتان او الصوف ، وتعتبر الخيوط المنتجة من الألياف المتناهيه الدقه مناسبه جدا لإنتاج الأقمشه ذات المطاطيه العاليه حيث تتميز برخاوة ونعومه المللمس، كذلك فإن ألياف الميكروفيبر تمتاز بالتجديدات أو التموجات التي تعطى درجه نفاذيه افضل للهواء مما ينعكس على كفاءة الأداء.

واكثر الأنواع شيوعا من الياف الميكروفيبر المصنعه من الياف البولي استر او البولي اميد او مخلوط منهما وتكن في غايه الدقه ، وتنسج وهي محلولة وليست مبرومه فتعطى النسيج التغطيه المطلوبه ونفاذيه الهواء الازمة وتستخدم في صناعه الأقمشه الرقيقه والملتصه للماء . "10"

الفيسكوز Viscose

الفسكوز هو أحد أنواع تلك الألياف التي يتم إنتاجها تحت تصنيف الحرير الصناعي أو ما يطلق عليه (الرايون) ، وقد أطلق هذا الاسم (الفيسكوز) على ذلك المحلول اللزج الذي تم تصنيعه عن طريق معالجة السليلوز الطبيعي ببعض المواد الكيمايائية ليصبح صالحا لتحويله إلى خيوط نسجية من السليلوز الخالص .

- عدد فتل السم = 24 فتلة / سم .
- المشط المستخدم = مشط (12×2) أي 12 باب/سم و بتطريخ 2 فتلة / باب .
- نمرة السداء = 2/24 قطن .
- ألوان السداء الوبرة = 2لون سداء بترتيب (1 لون أ : 1 لون ب) .
- ترتيب السداء = 2 أرضية : 2 وبرة (1 لون أ : 1 لون ب) .

2-3 مواصفة الجاكارد المستخدم

- نوع جهاز الجاكارد = جاكارد بونص إلكتروني BONAS .
- موديل الجاكارد ZJ .
- قوة جهاز الجاكارد = 2688 شنكل .
- عدد شناكل التصميم = 2400 شنكل .
- عدد التكرارات = 2 تكرارات .
- عرض التكرار بالشبكة = 100 سم .
- عرض القماش بدون براسل = 200 سم .
- طريقة بناء الشبكة = طردية .



شكل (2) يوضح جهاز الجاكارد المستخدم

- 4- نتائج إختبار الإمتصاص:-
- 1-4- تأثير إختلاف خامة اللحامات:-
- 1-1-4- خامة القطن:-


وقد تم إجراء إختبار الإمتصاص لعينات البحث في معمل إنترنتك لخدمات و مراقبة الجودة تبعاً للمواصفة القياسية ASTM-50345-Modified.

جدول (1) نتائج إختبار تأثير القطن على الإمتصاص

الامتصاص Seconds	الارتفاع	التركيب	الخامة	رقم العينة
3.9	130	3	القطن	1
4.5	160	3	القطن	2
5.0	190	3	القطن	3
4.8	130	4	القطن	4
5.3	160	4	القطن	5
5.9	190	4	القطن	6
5.4	130	6	القطن	7
5.8	160	6	القطن	8
6.3	190	6	القطن	9

كمتغيرات للبحث و تأثير ذلك على الإمتصاص الشكل الإحصائي للإمتصاص بالنسبة للقطن

ويوضح جدول (1) عينات البحث المنتجة بإستخدام خامه القطن للحامات مع إختلاف التركيب النسجية وإختلاف إرتفاع الوبرة



شكل (3) يوضح النتائج الإحصائية للإمتصاص بالنسبة للقطن


كما يوضح شكل (3) القراءات الناتجة من قياس الإمتصاص لعينات البحث المنتجة باستخدام خامة القطن كلحمت.

جدول (2) نتائج إختبار تأثير الفسكوز على الإمتصاص

رقم العينة	الخامة	التركيب	الارتفاع	الإمتصاص Seconds
10	فسكوز	3	130	4.8
11	فسكوز	3	160	5.3
12	فسكوز	3	190	5.9
13	فسكوز	4	130	5.2
14	فسكوز	4	160	5.7
15	فسكوز	4	190	6.3
16	فسكوز	6	130	5.6
17	فسكوز	6	160	6.1
18	فسكوز	6	190	6.6

الوبرة كمتغيرات للبحث و تأثير ذلك على الإمتصاص الشكل الإحصائي للإمتصاص بالنسبة للفسكوز

ويوضح جدول (2) عينات البحث المنتجة باستخدام خامة الفسكوز للحمت مع إختلاف التراكيب النسبية وإختلاف إرتفاع



شكل (4) يوضح النتائج الإحصائية للإمتصاص بالنسبة للفسكوز

جدول (3) نتائج إختبار تأثير البوليستر الميكروفيبر على الإمتصاص


كما يوضح شكل (4) القراءات الناتجة من قياس الإمتصاص لعينات البحث المنتجة باستخدام خامة الفسكوز كلحمت.

جدول (3) نتائج إختبار تأثير البوليستر الميكروفيبر على الإمتصاص

رقم العينة	الخامة	التركيب	الارتفاع	الإمتصاص Seconds
19	ميكروفيبر	3	130	5.2
20	ميكروفيبر	3	160	6.1
21	ميكروفيبر	3	190	6.8
22	ميكروفيبر	4	130	5.5
23	ميكروفيبر	4	160	6.7
24	ميكروفيبر	4	190	7.2
25	ميكروفيبر	6	130	6.4
26	ميكروفيبر	6	160	7.5
27	ميكروفيبر	6	190	8.1

الإمتصاص الشكل الإحصائي للإمتصاص بالنسبة للميكروفيبر

ويوضح جدول (3) عينات البحث المنتجة باستخدام خامة البوليستر الميكروفيبر للحمت مع إختلاف التراكيب النسبية وإختلاف إرتفاع الوبرة كمتغيرات للبحث و تأثير ذلك على



شكل (5) يوضح النتائج الإحصائية للإمتصاص بالنسبة البوليستر ميكروفيبير

والتي تسجل أقل المعدلات لإمتصاص العينات .
 (-) ويرجع السبب في ذلك إلى أن خيوط الميكروفيبير تتميز بأنها ذات شعيرات متوازية فيما بينها داخل القطاع الطولي للخيط مما يؤدي ذلك إلى زيادة الفراغات و المسافات البينية بين الشعيرات داخل الخيط وبالتالي زيادة قدرة هذه الخيوط على الإمتصاص والسماح بدخول أكبر قدر من الماء إلى داخل الخيوط بالقماش .

4-2- تأثير إختلاف التركيب النسجي (السلال) :-

4-2-1- تركيب (سلال) 3 :-


جدول (4) نتائج إختبار تأثير سلال 3 على الإمتصاص

الامتصاص Seconds	الارتفاع	التركيب	الخامة	رقم العينة
3.9	130	3	القطن	1
4.5	160	3	القطن	2
5.0	190	3	القطن	3
4.8	130	3	فسكوز	10
5.3	160	3	فسكوز	11
5.9	190	3	فسكوز	12
5.2	130	3	ميكرو فيبر	19
6.1	160	3	ميكرو فيبر	20
6.8	190	3	ميكرو فيبر	21

ذلك على الإمتصاص

الشكل الإحصائي للإمتصاص بالنسبة لسلال 3

ويوضح جدول (4) عينات البحث المنتجة باستخدام تركيب 3 مع إختلاف الخامة وإختلاف إرتفاع الوبرة كمتغيرات للبحث و تأثير



شكل (6) يوضح النتائج الإحصائية للإمتصاص بالنسبة لسلال 3


كما يوضح شكل (6) القراءات الناتجة من قياس الإمتصاص لعينات البحث المنتجة باستخدام تركيب 3.

4-2-2-4- تركيب (سلال) 4 :-

جدول (5) نتائج إختبار تأثير سلال 4 على الإمتصاص

الامتصاص Seconds	الارتفاع	التركيب	الخامة	رقم العينة
4.8	130	4	القطن	4
5.3	160	4	القطن	5
5.9	190	4	القطن	6
5.2	130	4	فسكوز	13
5.7	160	4	فسكوز	14
6.3	190	4	فسكوز	15
5.5	130	4	ميكروفيبر	22
6.7	160	4	ميكروفيبر	23
7.2	190	4	ميكروفيبر	24

ويوضح جدول (5) عينات البحث المنتجة باستخدام تركيب 4 مع إختلاف الخامة وإختلاف إرتفاع الوبرة كمتغيرات للبحث و تأثير ذلك على الإمتصاص الشكل الإحصائي للإمتصاص بالنسبة لسلال 4



شكل (7) يوضح النتائج الإحصائية للإمتصاص بالنسبة لسلال 4


4-2-3- تركيب (سلال) 6 :-

كما يوضح شكل (7) القراءات الناتجة من قياس الإمتصاص لعينات البحث المنتجة باستخدام تركيب 4.

جدول (6) نتائج إختبار تأثير سلال 6 على الإمتصاص

الامتصاص Seconds	الارتفاع	التركيب	الخامة	رقم العينة
5.4	130	6	القطن	7
5.8	160	6	القطن	8
6.3	190	6	القطن	9
5.6	130	6	فسكوز	16
6.1	160	6	فسكوز	17
6.6	190	6	فسكوز	18
6.4	130	6	ميكروفيبر	25
7.5	160	6	ميكروفيبر	26
8.1	190	6	ميكروفيبر	27

ويوضح جدول (6) عينات البحث المنتجة باستخدام تركيب 6 مع إختلاف الخامة وإختلاف إرتفاع الوبرة كمتغيرات للبحث و تأثير ذلك على الإمتصاص الشكل الإحصائي للإمتصاص بالنسبة لسلال 6



شكل (8) يوضح النتائج الإحصائية للإمتصاص بالنسبة لسلال 6

(-) ويرجع السبب في ذلك إلى أنه كلما زادت طول تشييفة الخيوط داخل التركيب النسجي كلما قلت عدد التعاشقات، وبالتالي تزيد من حرية الشعيرات داخل الخيوط ويؤدي ذلك إلى عدم إنضغاط الخيوط فيما بينها داخل القماش وبالتالي تزيد من قدرتها على إمتصاص الماء والسماح بتغلغل ودخول أكبر كمية من الماء داخل الخيوط بالقماش .

أى أن هناك علاقة طردية بين طول التشييفة داخل التركيب النسجي ومعدلات إمتصاص العينات ، فكلما زادت طول تشييفة الخيوط بالتركيب النسجي زادت معدلات الإمتصاص للعينات .

3-4- تأثير إختلاف إرتفاع الوبرة:-


1-3-4- إرتفاع 130:-

جدول (7) نتائج إختبار تأثير إرتفاع 130 على الإمتصاص

الامتصاص Seconds	الارتفاع	التركيب	الخامة	رقم العينة
3.9	130	3	القطن	1
4.8	130	4	القطن	4
5.4	130	6	القطن	7
4.8	130	3	فسكوز	10
5.2	130	4	فسكوز	13
5.6	130	6	فسكوز	16
5.2	130	3	ميكروفيبر	19
5.5	130	4	ميكروفيبر	22
6.4	130	6	ميكروفيبر	25

تأثير ذلك على الإمتصاص
الشكل الإحصائي للإمتصاص بالنسبة لإرتفاع 130

ويوضح جدول (7) عينات البحث المنتجة بإستخدام إرتفاع 130 مع إختلاف خامة اللحات وإختلاف التركيب كمتغيرات للبحث و



شكل (9) يوضح النتائج الإحصائية للإمتصاص بالنسبة لإرتفاع 130

4-3-2- ارتفاع 160:-


كما يوضح شكل (9) القراءات الناتجة من قياس الإمتصاص لعينات البحث المنتجة باستخدام ارتفاع 130.

جدول (8) نتائج اختبار تأثير ارتفاع 160 على الإمتصاص

رقم العينة	الخامة	التركيب	الارتفاع	الإمتصاص Seconds
2	القطن	3	160	4.5
5	القطن	4	160	5.3
8	القطن	6	160	5.8
11	فسكوز	3	160	5.3
14	فسكوز	4	160	5.7
17	فسكوز	6	160	6.1
20	ميكروفيبر	3	160	6.1
23	ميكروفيبر	4	160	6.7
26	ميكروفيبر	6	160	7.5

ويوضح جدول (8) عينات البحث المنتجة باستخدام ارتفاع 160 ذلك على الإمتصاص الشكل الإحصائي للإمتصاص بالنسبة لارتفاع 160

مع إختلاف الخامة وإختلاف التركيب كمتغيرات للبحث و تأثير



شكل (10) يوضح النتائج الإحصائية للإمتصاص بالنسبة لارتفاع 160

4-3-3- ارتفاع 190:-


كما يوضح شكل (10) القراءات الناتجة من قياس الإمتصاص لعينات البحث المنتجة باستخدام ارتفاع 160.

جدول (9) نتائج اختبار تأثير ارتفاع 190 على الإمتصاص

رقم العينة	الخامة	التركيب	الارتفاع	الإمتصاص Seconds
3	القطن	3	190	5.0
6	القطن	4	190	5.9
9	القطن	6	190	6.3
12	فسكوز	3	190	5.9
15	فسكوز	4	190	6.3
18	فسكوز	6	190	6.6
21	ميكروفيبر	3	190	6.8
24	ميكروفيبر	4	190	7.2
27	ميكروفيبر	6	190	8.1

ويوضح جدول (9) عينات البحث المنتجة باستخدام ارتفاع 190 ذلك على الإمتصاص الشكل الإحصائي للإمتصاص بالنسبة لارتفاع 190

مع إختلاف الخامة وإختلاف التركيب كمتغيرات للبحث و تأثير



شكل (11) يوضح النتائج الإحصائية للإمتصاص بالنسبة لإرتفاع 190

5. اسامه عز الدين حلاوه _ تكنولوجيا انتاج اقمشة الجاكارد _ كلية الفنون التطبيقية 2010
6. عادل عبد الحليم حجاب _ الاستفادة من الجمع بين اسلوبي الوبره من السدى والشبيكة غير الحقيقية لتحسين خواص بعض اقمشة الملابس الرياضية _ رسالة دكتوراه _ كلية الفنون التطبيقية 2000
7. محمد صبرى _ خامات النسيج _ جامعة حلوان _ كلية الفنون التطبيقية _ 2013
8. علا على جميل احمد نصر _ تحسين الأداء الوظيفي لأقمشة المناشف (القوط) الوبرية الفطنية بأستخدام ألياف الميكروفبير رساله ماجستير _ كلية الفنون التطبيقية _ 2017
9. دعاء حسن على حسن _ إمكانية الاستفادة من ألياف البولي إستر المنتجة بتقنية الميكروفبير فى إنتاج بعض الملابس الرياضية _ رساله ماجستير _ كلية الفنون التطبيقية _ 2013
10. Tushar C.Patil ,CTF,MPSTME ,Terry Towels _ Classification, Designing & Manufacturing Technology _ International Journal on Textile Engineering and processes , vol1 , issue 1, Jan2015"
11. Sandip v. purane , Narsingh R. Panigrahi, " MICROFIBRES, MICROFILAMENTS & THEIR APPLICATIONS ", Autex Research journal , Vol 7 , No3 , September 2007
12. Md. Abdullah Al Faruque, Shahidul Kader, Sarif Ullah Patwary, Aminul Islam Mishuk, Abu Yousuf Mohammad Anwarul Azim , " TERRY TOWEL IN BANGLADESH", European Scientific Journal January 2015 edition vol.11, No.3 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.

كما يوضح شكل (11) القراءات الناتجة من قياس الإمتصاص لعينات البحث المنتجة بإستخدام إرتفاع 190.

نتائج البحث Results:

يتضح من الجداول والأشكال البيانية السابقة و التحليل الإحصائى لنتائج إختبار الإمتصاص أن إختلاف إرتفاع الوبرة له تأثير على درجة وكفاءة ومعدلات إمتصاص العينات ، حيث تسجل أعلى القراءات للإمتصاص للعينات ذات اللحات البوليستر الميكروفبير ثم تليها عينات الفسكوز ثم عينات القطن كلحات والتي تسجل أقل المعدلات لإمتصاص العينات التي تم إنتاجها بإستخدام إرتفاع 190 للوبرة ثم تليها العينات المنتجة التي تم إنتاجها بإستخدام إرتفاع 160 للوبرة ثم العينات التي تم إنتاجها بإستخدام إرتفاع 130 للوبرة والتي تسجل أقل معدلات إمتصاص للعينات .

(- ويرجع السبب فى ذلك إلى أنه كلما زاد إرتفاع الوبرة أدى ذلك إلى زيادة وزن القماش وبالتالي يزيد من كمية الخامة داخل وحدة المساحة من القماش مما يزيد من كمية إمتصاص الخامة للماء ، أى ان هناك علاقة طردية بين إرتفاع الوبرة و معدلات الإمتصاص للعينات وكمية الماء المتغلغل داخل القماش ، فكما زاد إرتفاع الوبرة زاد الإمتصاص للعينات.

المراجع References :

1. محمد صبرى _ أقمشة الإستخدام المنزلى والديكور الداخلى _ جامعة حلوان _ كلية الفنون التطبيقية _ 2015
2. شريف عبد المقصود _ دراسة مقارنة بين خواص الخيوط المنتجة من الأقطان المصرية وبعض الخيوط الفطنية المستوردة وتأثيرها على الخواص الوظيفية للأقمشة الوبرية (المناشف) _ رسالة ماجستير _ كلية الفنون التطبيقية 2009
3. عادل عبد الحليم حجاب _ الاستفادة من الجمع بين اسلوبي الوبرة من السدى والشبيكة غير الحقيقية لتحسين خواص بعض اقمشة الملابس الرياضية _ رسالة دكتوراه الفلسفة _ كلية الفنون التطبيقية 2000
4. احمد محمد كمال محمد احمد الشيخ _ تأثير استخدام خامات جديدة ذات اساس سليولوزى على خواص أقمشة المناشف _ رسالة ماجستير _ كلية الفنون التطبيقية 2015