

الاستفادة من تكنولوجيا النانو في تحسين الخواص الوظيفية للملابس الطبية للقائمين بتحضير العلاج الكيميائي لمرضى السرطان

إعداد

د/ وفاء السيد على

أ.م.د/ سكينه امين محمود

استاذ مساعد بقسم الاقتصاد المنزلي

أستاذ مساعد بقسم الملابس والنسيج

كلية العلوم والاداب- جامعة الباحة بالمملكة

كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية

العربية السعودية

sakenameen74@gmail.com



مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية

معرف البحث الرقمي DOI: 10.21608/jedu.2020.40369.1052

المجلد السادس العدد 27 . مارس 2020

التقييم الدولي

P-ISSN: 1687-3424

E- ISSN: 2735-3346


<https://jedu.journals.ekb.eg/>

موقع المجلة عبر بنك المعرفة المصري

<http://jrfse.minia.edu.eg/Hom>

موقع المجلة

العنوان: كلية التربية النوعية . جامعة المنيا . جمهورية مصر العربية



الاستفادة من تكنولوجيا النانو في تحسين الخواص الوظيفية للملابس

الطبية للقائمين بتحضير العلاج الكيميائي لمرضى السرطان

أ.م.د/ سكينه امين محمود، د/ وفاء السيد على

الملخص

تهدف الدراسة الحالية الى معالجة بعض انواع الأقمشة لاستخدامها في ملابس الاطقم الطبية الخاصة بتحضير العلاج الكيماوي باستخدام تركيزات مختلفة من مادة السيلكا النانوية مع مادة الكيتوزان و ذلك بهدف التوصل الى أنسب الظروف لعملية معالجة أنواع مختلفة من الأقمشة القطنية والمخلوطة التي تستخدم في تصنيع ملابس العاملين في المجال الطبي وخاصة المستخدمة في تحضير العلاج الكيماوي لمرضى السرطان ، حيث تم إجراء اختبار تحليل التباين المشترك (*Analysis of ANOVA Covariance* اختبار(ت) واختبار LSD ليوضح مدى دلالة الفروق في زمن الامتصاص بين العينات تبعاً لاختلاف تركيز مادة المعالجة و إختلاف الخامة واختلاف التركيب النسجي.

و خلصت النتائج الى وجود فروق دالة إحصائياً بين العينات ترجع لاختلاف كلا من عوامل التركيب النسجي و نوع الخامة و درجة تركيز المادة المعالجة وذلك عند مستوى ($\alpha < 0,05$) حيث جاءت النتائج في صالح عينات قطن 100% والمعالجة بتركيز 30% من مادة السيلكا النانوية ذات التركيب النسجي أطلس 5 من حيث قدرتها على زيادة زمن إمتصاص مادة العلاج الكيماوي و بالنسبة لنتائج مقاومة البكتريا فقد أعطت العينات المعالجة درجة مقاومة جيدة للبكتريا بنوعها الموجبة و السالبة الجرام و على الرغم من اختلاف العينات من حيث التركيب النسجي والوزن و نسب الخلط الا أن هذه الفروق لم يظهر أثرها في النتائج .

الكلمات المفتاحية : النانو - الملابس الطبية - العلاج الكيميائي

المقدمة

تعد صناعة النسيج في مصر من الصناعات الرائدة في دعم الاقتصاد القومي (عطا الله ، 2011)، كما تطورت تكنولوجيا النانو لتحسين خواص الأقمشة و المنسوجات و إحداث طفرة هائلة بها ، لذا يلزم الاستفادة مما أتاحتها المتغيرات العلمية والتكنولوجية سواء في المادة الخام او تقنيات الإنتاج واستحداث مركبات نانوية مستخلصة من البيئة المحلية لتطبيق استراتيجيات التميز لمنتجات الصناعة من حيث تحسين خواصها الطبيعية والميكانيكية و ابرازها في صورة تتناسب و الاداء الوظيفي لها كما تعتبر صناعة الأقمشة المنسوجة من المجالات التي يجب علينا الاهتمام بها للالتحاق بركب التقدم في مجال تكنولوجيا وتصميم الملابس مما يملى علينا ضرورة تطوير ورفع كفاءة اداء هذه الأقمشة للوصول بها الى مستوى الجودة الذي يحقق لها القدرة على المنافسة العالمية (وفاء الدين 2009) ولقد اصبحت صناعة الملابس الطبية من الصناعات الهامة انتاجا وتصديرا ، وتمثل الزيادة المستمرة في استهلاك الملابس الطبية ظاهرة عامه وعلى الرغم من ذلك فهي تعتبر من الملابس عاليه التحمل والتي تحتاج الى مواصفات خاصة لأنواع حياكات وكذلك انواع الغرز المستخدمة . هذا وبالإضافة الى الخامات الملائمة لأدائها الوظيفي بشكل جيد (محمود، 2012) الا ان هناك العديد من المشكلات التي تواجه العاملين بالمجال الطبي عند استخدام تلك الملابس وخاصة ملابس القائمين بتحضير العلاج الكيميائي لمرض السرطان . ونظرا لتعرض هذه الملابس للاستهلاك نتيجة ما يجرى عليها من عمليات عناية وتعقيم ومما تحدثه تلك العمليات من تاثير على الخواص الطبيعية والميكانيكية للخامة وايضا تأثيرها على جودة ومتانة ومظهرية الحياكة لذلك نجد ان معظم الدراسات والابحاث توصي باستخدام الأقمشة غير المنسوجة (وجيه، 2004) على اعتبار انها تستخدم لمرة واحده حيث تساعد على حماية الممرضين والمرضى في غرف العمليات الا ان هناك مستشفيات و خاصة الحكومية منها لا تتوافر لديها الامكانيات اللازمه لاستخدام الأقمشة غير المنسوجه نظرا لارتفاع تكاليفها فكان من الافضل كحل هو تحسين الاداء الوظيفي لتلك الملابس الطبية

مشكلة البحث

من خلال عدة زيارات ميدانية لأقسام الاورام وجد ان هناك العديد من الاضرار الصحية للأدوية الكيماوية ومخلفاتها على الأطقم الطبية المسئولة عن تحضير وإعطاء العلاج الكيماوي للمرضى المصابين بالسرطان مثل تهيج وحساسيه موضعيه للجلد بعد ملامسه الدواء وصداع وألام بالطن. (waseif,2009) كما وجدت الكثير من الاعراض الأخرى مثل تغير في عدد كرات الدم وتساقط الشعر ووجدت آثار الدواء في البول وقد حدث ذلك مع بعض الممرضات وعند منحهن اجازة عمل تصل اسبوعين اختفت هذه الأعراض، كما يؤدي الى حدوث تشوهات الأجنة وإجهاض الحامل (19).

ومن هنا يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل التالي

ما هي امكانيه تحسين خواص الملابس الواقية للعاملين في تحضير العلاج الكيماوي لمرضى السرطان باستخدام تكنولوجيا النانو ؟

أهداف البحث

- 1- معالجة الأقمشة لملايس الممرضين والممرضات الخاصة بتحضير العلاج الكيماوي بتركيزات مختلفة من مادة السيلكا النانوية مع مادة الكيتوزان.
- 2- معرفة أفضل تركيب نسجي ونوع خامة العينات المستخدمة في البحث في مقاومة البكتريا ومقاومة الامتصاص و تحديد أنسب تركيز من مادة المعالجة لمقاومة امتصاص العلاج الكيماوي.

أهميه البحث

- 1- دراسة مشاكل العاملين في تحضير العلاج الكيماوي لمرضى السرطان وذلك من خلال التعرف على طبيعة الخامة المستخدمة في المستشفيات ثم محاولة معالجتها بمواد تمنع امتصاص العلاج الكيماوي
- 2- دراسة تكنولوجيا تجهيز الاقمشة والملابس الطبية الخاصة بفئة العاملين في هذا القطاع الطبى الكبير و بالتالى تحسين الاداء الوظيفي للملابس الطبية المنسوجة
- 3- فتح آفاق جديدة في مجال المنسوجات القطنية والمخلوطة ذات مقاومة عالية لإمتصاص العلاج الكيماوي

منهج البحث

تعتمد هذه الدراسة الحالية على:

المنهج التجريبي وذلك من خلال اجراء الفحوص والاختبارات اللازمة للأقمشة المستخدمة فى البحث وتجهيز الأقمشة بمواد تمنع امتصاص العلاج الكيماوى وتقاوم البكتريا.

حدود الدراسة:

الفئة المستهدفة :- الاطعم الطبية التي تقوم بتحضير واعطاء العلاج الكيماوى لمرضى السرطان.

الاختبارات المستهدف اجراؤها :- دراسة العوامل المؤثرة على الاداء الوظيفي لهذه الملابس وهى مقاومة البكتريا و مقاومة الامتصاص.

الأقمشة المستخدمة : أنواع مختلفة من الأقمشة القطنية و المخلوطة ذات تراكيب نسجية مختلفة

المواد المستخدمة فى معالجة الأقمشة قيد الاختبار:- مادة السيليكا النانوية و الكيتوزان

أدوات البحث

- الكتب و المراجع و الدوريات العلمية و مواقع الانترنت -
- الخامات الاساسية من الأقمشة القطنية و مواد التجهيز

فروض البحث

1- يوجد فرق ذا دلالة إحصائية بين الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقا لدرجة تركيز المادة المعالجة.

2- يوجد فرق ذا دلالة إحصائية بين الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقا لاختلاف الخامة.

3- يوجد فرق ذا دلالة إحصائية بين الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقا لاختلاف التركيب النسجى.

4- يوجد فرق ذا دلالة إحصائية بين الأقمشة المعالجة من حيث مقاومة البكتريا وفقا لاختلاف درجة تركيز المادة المعالجة.

الخطوات الإجرائية للبحث

تم اعداد هذا البحث بهدف تحسين الخواص الخاصة بملابس القائمين بتحضير العلاج الكيميائي وذلك من خلال :-

أولا الدراسة الميدانية :

زيارة مجموعه من المستشفيات الحكومية والخاصة فى مصر وذلك للوقوف على متطلبات تصنيع الملابس الطبية للفئة المستهدفة .

ثانيا الدراسة التجريبية :

من خلال اجراء الفحوص والاختبارات اللازمة للأقمشة المستخدمة فى البحث وتجهيز الأقمشة بمواد تمنع امتصاص العلاج الكيميائي وتقاوم البكتريا

مصطلحات البحث

الملابس الطبية: هى الملابس المهنية ذات الوظائف الخاصة التى ترتدى لأداء مهام طبية و علاجية معينه لحمايه مرتديها

العلاج الكيميائي: هو أسلوب علاج بأدوية والذي يستخدم مواد كيميائية قوية لقتل الخلايا سريعة النمو في الجسم، وغالبًا ما يُستخدم العلاج الكيميائي لعلاج السرطان، حيث تنمو

الخلايا السرطانية وتتكاثر بسرعة أكبر بكثير من معظم خلايا الجسم

الدراسات السابقة

دراسة يونس،(2000م) بعنوان تقييم كفاءة تصميم بعض الملابس الوقائية المقترحة من بعض المخاطر الكيميائية - رساله ماجستير- كلية الاقتصاد المنزلي - جامعه المنوفية

هدفت الدراسة الى تصميم و تنفيذ ملابس وقائية تحمى العاملين فى مصانع الملابس والنسيج فى قسم تجهيز وصبغه القماش من التلوث الناتج من المواد الكيميائية التى يتعرضون لها و تسبب لهم أخطارا صحية كبيرة ، و توصلت الدراسة الى تصميم ملابس وقائية ملائمه لطبيعة العمل لتوفير الحماية اللازمه من تلك المخاطر.

دراسة خلف الله (2009) بعنوان تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المستخدمة في المجال الطبي بتجهيزها لمقاومه البكتريا وإزالة الاتساخ -رسالة ماجستير- كلية الاقتصاد المنزلي - جامعه المنوفية .

هدفت الرسالة إلى حماية الأقمشة المستخدمة في المجال الطبي من تأثير البكتريا التي تنمو عليها وكذلك دراسة تأثير المعالجة لمقاومه البكتريا وإزالة الاتساخ في حمام واحد على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة تحت الدراسة وأيضا تحديد أفضل (نوع قماش - تركيب نسجي - أفضل خلطه يمكن استخدامها - أفضل ظروف تشغيل) لتثبيت نمو هذه الكائنات الدقيقة واستخدامها مواد آمنة بيئيا و خلصت النتائج الى أن أفضل الخامات النسجية هي خامة مخلوطة قطن /فسكوز وأفضل تركيب نسجي هو

سادة 1/ 1 وأفضل درجة حرارة تثبيت هي 160 م وأفضل زمن تثبيت هو 3 دقائق
دراسة عاصم (2010) بعنوان تصميم وتشغيل الملابس الطبية فى ضوء مفاهيم الامان والسلامة المهنية - رساله دكتوراه - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعه حلوان.

هدفت الدراسة الى تقديم مقترحات فى صورة قطع منفذه من الأقمشة غير المنسوجة احاديه الاستخدام تقي بالاحتياجات الفعلية للأطباء اثناء عملهم داخل مستشفيات وتم اختيار الخامات وعمل الاختبارات لتحديد خواص ومواصفات الخامات اثناء وضع التصميم والتنفيذ

دراسة محمد (2010) بعنوان تأثير بعض المعالجات الكيميائية والتراكيب البنائية والخواص الوظيفية للأقمشة المستخدمة في علاج مرض قرح الفراش - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعه المنوفية 2010.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أفضل نوع خامة ، تركيب نسجي ، مواد كيميائية ، وأسلوب معالجة بأفضل تركيز ودرجة حرارة وزمن وأفضل الخواص الوظيفية للأقمشة قرح الفراش وذلك من خلال 18 عية من الخامات موضع الدراسة و خلصت النتائج إلى أن أفضل خامة هي القطن 100% . أفضل تركيب نسجي الهنيكوم .أفضل نوع معالجه زيت الهوهوبا مع أكسيد الزنك

دراسة عطا الله (2011) بعنوان معايير جودة تصنيع الملابس الطبية في ضوء التغيرات التكنولوجية -رسالة دكتوراه - كلية الاقتصاد المنزلي -جامعة المنوفية

هدفت الدراسة إلى : دراسة تكنولوجيا تصنيع الأقمشة والملابس الطبية (ملابس المرضى) المنتجة من الأقمشة المنسوجة وتحديد متطلبات الجودة لملاص المرضى بالمستشفيات الحكومية والخاصة وتقديم تصميمات مقترحه لملاص المرضى المعالجة

ضد البكتريا والاتساخ لمصانع الملابس الجاهزة لمعرفة مدى الإستجابة لها وتقديمها بما يتلاءم مع احتياجات السوق الفعلية و خلصت النتائج وضع معايير جودة تصنيع الملابس الطبية في ضوء المتغيرات التكنولوجية الحديثة ومحاوله الوصول لمواصفات قياسيه تفيد المصانع المنتجة لتلك النوعية من الملابس بما يتلاءم باحتياجات المجال الطبي

التجارب و التطبيقات العملية :

أولاً: التراكيب النسجية المستخدمة

(1) تركيب نسجي سادة (1/1):- قطن 100 % - قطن 50 % - بولي إستر 50%
- قطن 35% - بولي إستر 65%

(2) تركيب نسجي مبرد :- مبرد (1/2) ، قطن 100 % - مخلوط 35% - قطن 65% بولي استر - مبرد (1/3) - مخلوط 50 % قطن 50 % بولي إستر .

(3) تركيب نسجي أطلس :- أطلس 5 قطن 100 % .

ثانياً: المواد المستخدمة فى المعالجة :

الكيتوزان Chitozan وهي مادة مقاومة للبكتريا وذلك بتركيز ثابت أثناء المعالجة
%10

2-نانو السيلكا Silica أحدي مركبات السيلكون لمنع امتصاص الخامة للعلاج الكيماوى وتم استخدامها بثلاث تراكيز مختلفة وهي 10 % ، 20 % ، 30 %

ثالثاً :- الخامات المستخدمة فى عمل الأختبارات

جدول : (1) الخامات المستخدمه فى الاختبارات

رقم الكود للشوب بالشركة	وزن المتر المربع	اللون	نوع الخامة	التركيب النسجي	رقم العينة
53/49	165 جم	أبيض	قطن 100%	مبرد 1/2	1
3763	205 جم	أبيض	مخلوط بولي استر/قطن 65:35%	مبرد 1/2	2
3624	215 جم	أبيض	مخلوط بولي استر/قطن 50:50%	مبرد 1/3	3
2930	146 جم	أبيض	قطن 100%	سادة 1/1	4

1822	جم 115	أبيض	مخلوط بولي استر/قطن 65:35%	سادة 1/1	5
3064	جم 111	أبيض	مخلوط بولي استر/قطن 50:50%	سادة 1/1	6
180/3006	جم 144	أبيض	قطن 100 %	أطلس 5	7

رابعاً: الطريقة المستخدمة فى المعالجة و تمت بقطاع التجهيز بشركة المحلة الكبرى

وتتم بثلاث محاليل بثلاثة تركيزات بطريقة الغمر كالتالى :

يتم تحضير ثلاثة أحواض من المحلول بتركيز ثابت من مادة الكيتوزان و هو 1 جم/ لتر كمادة مقاومة للبكتريا وثلاثة تركيزات من مادة السيليكا و هى 10، 20، 30جم/ لتر و اضافة 5 ملي من حمض الخليك ليساعد على ذوبان المواد فى الماء و 5 جم من كلوريد الصوديوم تحت درجة حرارة 140م لمدة 3 دقائق (Scouring) و يلى ذلك عملية التجفيف

خامساً: الاختبارات التى أجريت على القماش

1- زمن امتصاص مادة العلاج الكيميائي المستخدمة

تم إجراء هذا الاختبار فى المركز القومي للبحوث بالقاهرة طبقاً للمواصفة القياسية المصرية م.ق.م 392 / 1993 حيث يتم استخدام عينة من العلاج الكيماوي وتعريضها للقماش المعالج

لبيان قدره القماش على مقاومة لامتناس هذه المادة وتم استخدام مادة

(افاستين (Avastin) وهى مادة فعالة و شائعة فى علاج سرطان القولون و الامعاء و

وهي مادة فعالة و شائعة الاستخدام فى علاج سرطان القولون والامعاء - الثدي -

الرئة والكلي والمبيض .

2- اختبار نمو البكتريا

رقم 147 لسنة AATCC Test method أجرى هذا الاختبار طبقاً للمواصفة الامريكية

1989 وذلك بحقن الخامة بمعلق الجراثيم المائى لمدة 24 ساعة ثم تعد البكتريا الحية

الموجودة على الاقمشة

النتائج والمناقشة

يوضح جدول (2) و(3) نتائج اختبارى زمن الامتناس و مقاومة البكتريا للاقمشة المعالجة

جدول (2) : نتائج اختبار زمن الامتصاص للاقمشة المعالجة

زمن الامتصاص (د)	تركيز مادة المعالجة (%)		رقم العينه
	الكيتوزان	نانو السليكا	
62 :-	10	صفر	1
53 :-			2
75 :-			3
1 :-			4
80 :-			5
8 :-			6
3 :-			7
4:17:55		10	8
6:5:9			9
6:49:5			10
3:50:20			11
5:50:5			12
7:1:9			13
9:3:40			14
6:50:70		20	15
8:20:50			16
8:40:60			17
5:50:70			18
7:20:5			19
9:20:29			20
11:50:7			21
8: :50		30	22
10:40:60			23
10:50:70			24
8: :7			25
9:40:20			26
11:40:40			27
13:57:60			28

جدول (3) : نتائج اختبار مقاومة البكتريا للأقمشة المعالجة

اختبار مقاومة البكتريا				تركيز المادة المعالجة	رقم العينة
A.niger	C. albica-	P.aerugen-	S. aurues		
0,00	0,00	0,00	0,00	صفر	1
0,00	0,00	0,00	0,00		2
0,00	0,00	0,00	0,00		3
0,00	0,00	0,00	0,00		4
0,00	0,00	0,00	0,00		5
0,00	0,00	0,00	0,00		6
0,00	0,00	0,00	0,00		7
14	15	15	14	%10	8
14	15	15	14		9
14	15	15	14		10
14	15	15	14		11
14	15	15	14		12
14	15	15	14		13
14	15	15	14		14
14	15	14	14	%20	15
14	15	14	14		16
14	15	14	14		17
14	15	14	14		18
14	15	14	14		19
14	15	14	14		20
14	15	14	14		21
14	15	14	15	%30	22
16	15	14	16		23
16	15	14	15		24
16	15	16	16		25
16	15	16	16		26
16	15	16	15		27
16	15	16	15		28

النتائج

الفرض الأول:

يوجد فرق ذا دلالة إحصائية بين الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقا

لدرجة تركيز المادة المعالجة "تركيز 10% ، تركيز 20% ، تركيز 30%"

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقا لدرجة تركيز المادة المعالجة تركيز 10% ، تركيز 20% ، تركيز 30% ، والجدول التالية توضح ذلك :


جدول (4) تحليل التباين لمتوسط درجات الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقا لدرجة تركيز المادة المعالجة تركيز 10% ، تركيز 20% ، تركيز 30%

تركيز المادة المعالجة	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	256.726	128.363	2	34.666	0.01
داخل المجموعات	22.217	3.703	6		
المجموع	278.943		8		دال

يتضح من جدول (4) إن قيمة (ف) كانت (34.666) وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقا لدرجة تركيز المادة المعالجة تركيز 10% ، تركيز 20% ، تركيز للمقارنات المتعددة والجدول LSD 30% ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار التالي يوضح ذلك :

جدول (5) للمقارنات المتعددة LSD اختبار

تركيز المادة المعالجة	العينات المعالجة بتركيز 10%	العينات المعالجة بتركيز 20%	العينات المعالجة بتركيز 30%
	م = 7.99	م = 18.99	م = 15.83
العينات المعالجة بتركيز 10%	-		
العينات المعالجة بتركيز 20%	** 11	-	
العينات المعالجة بتركيز 30%	** 7.84	** 3.16	-



شكل (1) يوضح الفروق بين الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقاً لدرجة تركيز المادة المعالجة "تركيز 10% ، تركيز 20% ، تركيز 30%"

من الجدول (5) والشكل (1) يتضح أن :

1- وجود فروق دالة احصائياً بين العينات المعالجة بتركيز 20% وكلا من "العينات المعالجة بتركيز 30% ، العينات المعالجة بتركيز 10%" عند مستوى دلالة 0.01 لصالح العينات المعالجة بتركيز 20% .

2- وجود فروق دالة احصائياً بين العينات المعالجة بتركيز 30% والعينات المعالجة بتركيز 10% عند مستوى دلالة 0.01 لصالح العينات المعالجة بتركيز 30% .

ومن النتائج السابقة يتضح أن :

العينات المعالجة بتركيز 20% تأتي في المرتبة الأولى ، يليها العينات المعالجة بتركيز 30% في المرتبة الثانية ، يليها العينات المعالجة بتركيز 10% في المرتبة الأخيرة .

الفرض الثاني

توجد فرق ذات دلالة إحصائية بين الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقاً للخامة "قطن 100% ، قطن 35% / بولي استر 65% ، قطن 50% / بولي استر 50%"

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقا للخامة "قطن 100% ، قطن 35% / بولي استر 65% ، قطن 50% / بولي استر 50%" ، والجداول التالية توضح ذلك :


جدول (6) تحليل التباين لمتوسط درجات الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقا للخامة "قطن 100% ، قطن 35% / بولي استر 65% ، قطن 50% / بولي استر 50%"

الخامة	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	269.194	134.597	2	48.586	0.01 دال
داخل المجموعات	16.622	2.770	6		
المجموع	285.816		8		

يتضح من جدول (6) إن قيمة (ف) كانت (48.586) وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقا للخامة "قطن 100% ، قطن 35% / بولي استر 65% ، قطن 50LSD / بولي استر 50%" ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

للمقارنات المتعددة LSD جدول (7) اختبار

الخامة	قطن 100%	قطن 35% / بولي استر 65%	قطن 50% / بولي استر 50%
	م = 53.80	م = 59.73	م = 48.87
قطن 100%	-		
قطن 35% / بولي استر 65%	**5.93	-	
قطن 50% / بولي استر 50%	**4.93	**10.86	-



شكل (3) يوضح الفروق بين الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقا للخامة
"قطن 100% ، قطن 35% / بولي استر 65% ، قطن 50% / بولي استر 50%"

من الجدول (7) والشكل (2) يتضح أن :

1- وجود فروق دالة احصائيا بين قطن 35% / بولي استر 65% وكلا من "القطن 100% ، قطن 50% / بولي استر 50%" عند مستوي دلالة 0.01 لصالح قطن 35% / بولي استر 65% .

2- وجود فروق دالة احصائيا بين القطن 100% وقطن 50% / بولي استر 50% عند مستوي دلالة 0.01 لصالح القطن 100% .

ومن النتائج السابقة يتضح أن :

قطن 35% / بولي استر 65% يأتي في المرتبة الأولى ، يليه القطن 100% في المرتبة الثانية ، يليه قطن 50% / بولي استر 50% في المرتبة الأخيرة .

الفرض الثالث

توجد فرق ذات دلالة إحصائية بين الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص

وفقا للتركيب النسجي "سادة ، مبرد ، أطلس"

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقا للتركيب النسجي "سادة ، مبرد ، أطلس" ، والجدول التالية توضح ذلك :


جدول (8) تحليل التباين لمتوسط درجات الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقا للتركيب النسجي "سادة ، مبرد ، أطلس"

التركيب النسجي	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	320.087	160.044	2	25.973	0.01 دال
داخل المجموعات	36.972	6.162	6		
المجموع	357.059		8		

يتضح من جدول (8) إن قيمة (ف) كانت (25.973) وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقا للتركيب النسجي "سادة ، مبرد ، أطلس" ، ولمعرفة اتجاه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك : LSD الدلالة تم تطبيق اختبار

للمقارنات المتعددة LSD جدول (9) اختبار

التركيب النسجي	سادة	مبرد	أطلس
سادة	-	م = 40.88	م = 43.52
مبرد	**9.94	-	
أطلس	**7.3	*2.64	-



شكل (3) يوضح الفروق بين الأقمشة المعالجة من حيث زمن الامتصاص وفقا للتركيب النسجي "سادة ، ميرد ، أطلس"

من الجدول (9) والشكل (3) يتضح أن :

1- وجود فروق دالة احصائيا بين التركيب النسجي السادة وكلا من "التركيب النسجي الأطلس ، التركيب النسجي المبرد" عند مستوي دلالة 0.01 لصالح التركيب النسجي السادة .

2- وجود فروق دالة احصائيا بين التركيب النسجي الأطلس والتركيب النسجي المبرد عند مستوي دلالة 0.05 لصالح التركيب النسجي الأطلس .

ومن النتائج السابقة يتضح أن :

التركيب النسجي السادة يأتي في المرتبة الأولى ، يليه التركيب النسجي الأطلس في المرتبة الثانية ، يليه التركيب النسجي المبرد في المرتبة الأخيرة

الفرض الرابع

توجد فرق ذات دلالة إحصائية بين الأقمشة المعالجة من حيث مقاومة البكتريا "

لاختلاف درجة " وفقا **S. aurues ، P.aerugen ، C. albica ، A.niger** "

تركيز المادة المعالجة "تركيز 10% ، تركيز 20% ، تركيز 30%"

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات الأقمشة المعالجة
" S. aureus ، P.aerugen ، C. albica ، A.niger من حيث مقاومة البكتريا "
لاختلاف درجة تركيز المادة المعالجة "تركيز 10% ، تركيز 20% ، تركيز " وفقا
30% " ، والجدول التالية توضح ذلك :

" A.niger جدول (10) تحليل التباين لمتوسط درجات الأقمشة المعالجة من حيث مقاومة البكتريا "
لاختلاف درجة تركيز المادة المعالجة "تركيز 10% ، تركيز 20% ، تركيز 30% وفقا

مقاومة البكتريا "A.niger"	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	54.424	27.212	2	1.379	0.322
داخل المجموعات	118.392	19.732	6		
المجموع	172.816		8		غير دال

ينتضح من جدول (10) إن قيمة (ف) كانت (1.379) وهى قيمة غير دالة
إحصائيا ، مما يدل على عدم وجود فروق بين الأقمشة المعالجة من حيث مقاومة
لاختلاف درجة تركيز المادة المعالجة "تركيز 10% ، تركيز " وفقا A.niger البكتريا "
20% ، تركيز 30% .

جدول (11) تحليل التباين لمتوسط درجات الأقمشة المعالجة من حيث مقاومة البكتريا "

" C.albica "

لاختلاف درجة تركيز المادة المعالجة "تركيز 10% ، تركيز 20% ، تركيز 30% وفقا

مقاومة البكتريا "C. albica"	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	35.718	17.859	2	0.928	0.446
داخل المجموعات	115.615	19.269	6		
المجموع	151.333		8		غير دال

ينتضح من جدول (11) إن قيمة (ف) كانت (0.928) وهى قيمة غير دالة
إحصائيا ، مما يدل على عدم وجود فروق بين الأقمشة المعالجة من حيث مقاومة

لاختلاف درجة تركيز المادة المعالجة "تركيز 10% ، " وفقا C. albicalكتريا " تركيز 20% ، تركيز 30% " .

جدول (12) تحليل التباين لمتوسط درجات الأقمشة المعالجة من حيث مقاومة البكتريا "P.aerugen "

لاختلاف درجة تركيز المادة المعالجة "تركيز 10% ، تركيز 20% ، تركيز 30%" وفقا

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	مقاومة البكتريا "P.aerugen"
0.546 غير دال	0.670	2	13.782	27.564	بين المجموعات
		6	20.574	123.443	داخل المجموعات
		8		151.007	المجموع

ينتضح من جدول (13) إن قيمة (ف) كانت (0.670) وهى قيمة غير دالة إحصائيا ، مما يدل على عدم وجود فروق بين الأقمشة المعالجة من حيث مقاومة لاختلاف درجة تركيز المادة المعالجة "تركيز 10% ، " وفقا P.aerugenبكتريا " تركيز 20% ، تركيز 30% " .

جدول (14) تحليل التباين لمتوسط درجات الأقمشة المعالجة من حيث مقاومة البكتريا "

S.aurues"

لاختلاف درجة تركيز المادة المعالجة "تركيز 10% ، تركيز 20% ، تركيز 30%" وفقا

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	مقاومة البكتريا "S. aurues"
0.392 غير دال	1.094	2	33.732	67.463	بين المجموعات
		6	30.822	184.934	داخل المجموعات
		8		252.397	المجموع

ينتضح من جدول (14) إن قيمة (ف) كانت (1.094) وهى قيمة غير دالة إحصائيا ، مما يدل على عدم وجود فروق بين الأقمشة المعالجة من حيث مقاومة لاختلاف درجة تركيز المادة المعالجة "تركيز 10% ، " وفقا S. auruesبكتريا " تركيز 20% ، تركيز 30% " .

ملخص و مناقشة النتائج :

- من خلال النتائج السابقة لفاعلية استخدام مادة السليكا النانوية و الكيتوزان فى تجهيز الاقمشة الطبية أظهرت المعالجة نتائج ايجابية تخدم الغرض الوظيفى للاقمشة المستخدمة للفئة المستهدفة حيث وصل متوسط زمن الامتصاص للعينات المعالجة بتركيز 10% الى ما يقارب من ثلاثة اضعاف مثيلاتها فى العينات غير المعالجة و ارتفع نحو الخمسة أضعاف عند اجراء المعالجة بتركيز 20% و 30% على الترتيب و جاءت الفروق بين العينات المعالجة وغي المعالجة بتركيزاتها الثلاث دالة احصائيا ، كما جاءت الفروق دالة احصائيا عند مقارنة العينات المعالجة بتركيزاتها المختلفة ببعضها البعض

- كما تشير النتائج الى افضلية النسيج الاطلس فى خاصية مقاومة الامتصاص على التركيب النسجى المبرد و السادة . و ذلك عند ثبات متغير الخامة و تركيز المعالجة و وزن المتر المربع و يرجع ذلك لزيادة خاصية الانزلاق السطحى للتركيب النسجى الاطلس و الذى يقلل من اختراق المحلول للالياف ، بينما لم تكن هناك فروق بين التركيبين السادة و المبرد و لم تظهر دلالة احصائية ترجع لمتغير الخامة.

- أما بالنسبة لنتائج مقاومة البكتريا فعلى الرغم من اختلاف العينات من حيث التركيب النسجى والوزن و نسب الخلط الا أن هذه الفروق لم يظهر أثرها فى النتائج بعد معالجة العينات بمادة الكيتوزان و السيليكا النانوية حيث تساوت المتوسطات الحسابية للعينات المختلفة فى المتغيرات السابقة مع بعضها عند معالجتها بنفس التركيز و ضد نفس النوع من البكتريا بنوعيهما الموجبة والسالبة الجرام مما يشير الى ارتفاع فاعلية المعالجة فى مقاومة البكتريا الى الدرجة التى تتضائل معها أية فروق قد تنشأ عن باقى المتغيرات مثل الوزن و نوع الخامة و التركيب النسجى لها .

Utilization of Nanotechnology and its role in improving the Functional properties of medical clothing for workers preparing treatment for cancer patients

*Sakeina ameen mahmood

* Wafaa elsaiied roqaia

¹Associate Professor, Department of Clothes and Textiles - Faculty of Home Economics - Menoufia University

²Lecturer, Department of Home Economics - College of Science and Arts - Al-Baha University, Saudi Arabia

Abstract

The current study aim to t treatment of some types of fabrics for use in medical staff clothes for preparing chemotherapy with different concentrations of nanoparticle silica and chitosan, with the aim of reaching the most appropriate conditions for the process of treating different types of cotton and mixed fabrics that are used in the manufacture of clothes for medical workers Especially used in the preparation of chemotherapy for cancer patients, An Analysis of Covariance (ANOVA) test and LSD test were performed to show the significance of the differences in absorption time between samples according to the difference in the concentration of the treatment substance, the difference in the material and the difference in the histological composition.

The results concluded that there are statistically significant differences between the samples due to the difference of both the tissue composition factors, the type of material and the degree of concentration of the treated substance at the level ($0.05 < \alpha$), where the results were in favor of the samples with 100% cotton which treatment with a concentration of 30% of the substance. Nanoparticle Silica has an Atlas 5 tissue structure in terms of its ability to increase the absorption time of chemotherapy material

As for the results of bacterial resistance, the treated samples gave a good degree of resistance to both gram-positive and gram-negative bacteria, and despite the differences in the samples in terms of histological composition, weight and mixing ratios, these differences did not appear in the results

- 1- **توفيق ، نشوة عبد الرؤوف (2003) :** تأثير بعض التراكيب البنائية للأقمشة السيلولوزية والمعالجات الاولية والتجهيز على بعض خواصها الوظيفية وقابليتها للتنظيف - رسالة دكتوراه - كلية الاقتصاد المنزلي - جماعه المنوفية - 2003 م
- 2- **جمال الدين ، ايمان محمد (2014) :** تأثير أساليب التقييم على اداء الوظيفي لملايس حجرة العمليات - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعه المنوفية- 2014 م.
- 3- **جودة ، أماتي احمد (2007) :** تأثير اختلاف بعض التراكيب النسجية لملايس السيدات على الخواص الفسيولوجية - رسالة دكتوراه غير منشورة كلية اقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية 2007م
- 4- **حمودة ، رانيا محمد (2007) "** تحسين خواص الاقمشة السيلولوزية المستخدمة فى الملايس الجاهزة والمنتجة ببعض التراكيب النسجية المختلفة بالمعالجة بالتزهير اللوني ومقاومة التجاعيد باستخدام مواد صديقة للبيئة النوعية - جامعة طنطا 2007 م
- 5- **عبد لله ، مروة عاطف (2005) :** تحقيق أفضل المعايير القياسية لإنتاج الحفاظات بما يلائم أداؤها الوظيفي رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الفنون التطبيقية - جامعه حلوان
- 6- **عطا الله ، أحمد رمزي (2011) :** معايير جودة تصنيع الملايس الطبية في ضوء المتغيرات التكنولوجية " رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي جامعه المنوفية (2011م) .
- 7- **غازي ، هدي محمد (2003) :** تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية لأقمشة الملايس على قابلية التجهيز لمقاومة الكرمشة باستخدام مواد أمنة بيئيا - رسالة كتورا غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي جامعه المنوفية
- 8- **مصباح ، سمر أحمد (2009) "** تأثير بعض عوامل التركيب البنائي النسبي لأقمشة البولي استر المصبوغة بصبغات أمنة بيئيا "رسالة ماجستير - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2009م

- 9- محمد ، أيمن السيد " تقييم نظم تجهيز الملابس القطنية المقاومة والاستفادة فى تطوير جودة الملابس الجاهزة - رسالة ماجستير كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية 2001 م "
- 10- محمود ، حنان على (2002) تأثير بعض العمليات العناية على كفاءة الأداء الوظيفي المنتجات النسجية القطنية - رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية - جامعه حلون
- 11- محمود ، فوزية عبد السلام (2012) : امكانية الوصول الى بعض المعايير الوظيفية المنتجات المنسوجة وغير المنسوجة لتطوير زي الطبيب داخل عرفة العمليات - رسالة ماجستير - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية
- 12- محمود ، ايمان حامد (2006) " تأثير اختلاف نسب الخلط والتجهيز النهائي لخامتى الحديد الطبيعي والبولي إستر على خواص الاداء الوظيفي للملابس الجاهزة - رسالة دكتوراه - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا .
- 13- وجية ، مني على (2004) : " دراسة تحسين المواصفات البنائية للأربطة الطبية مقدمة للأعضاء المنتجة محليا - رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية - جامعه حلوان (2004)
- 14- وفاء الدين ، أميرة محمد: (2009)"دراسة امكانية تحسين خواص بعض الاقمشة الطبية لمقاومة البكتريا للايفاء بالغرض الوظيفي للاستخدام النهائى" رسالة ماجستير -كلية الاقتصاد المنزلى- جامعة المنوفية

15- Wasif, A.L and Laga, S.K . (2009): Use of nano silver as an antimicrobial Agent for cotton , Autex Research journal vol , g, nol

16- <http://www.WHO.int/int/topics/cancer/ar/>

17-<http://www.Otv.com.lb/news>

18-<http://www.arsco.org./article-detail-216-2-0>

19-<http://www.Startimes.com/?t=cancer>