

EFEECT OF FINE AGGREGA TYPE ON MECHANICAL PROPERTIES OF ADMEXTURED/NON-AMIXTURED CONCRETE

Hassan S. Abdul-Moghni

Civil Engineering Dept., Faculty of Engineering, Sana'a University,
Sana'a, Yemen

(Received November 24, 2009 Accepted December 18, 2009).

This paper reports the results of a study conducted to evaluate the effects of three types of fine aggregates on the compressive and tensile strength of concrete. The three fine aggregates used here are Saddah, Thelaa, and Mareb sands which were named after their sources and they represent the common types being used in broad regions in Yemen. A number of concrete mixes were prepared and tested at the curing ages of 1, 7, 14 and 28 days. Two types of superplasticizers were used with some mixes, named F and G.

The results showed that concrete containing Saddah sand had the highest strength capacities in both compression and tension while concrete made with Mareb sand had the lowest strength. On the other hand, it was observed that concrete mixes made with superplasticizers showed higher strengths compared to those made without admixtures.

تأثير نوع الركام الناعم على خواص الخرسانة الحاوية وغير الحاوية على المضافات

د. حسان سعد محمد عبد المغني

أستاذ مشارك الهندسة الإنشائية - كلية الهندسة - جامعة صنعاء - اليمن

E-mail has_mogni@maktoob.com

الملخص:

في هذه الدراسة تم استخدام ثلاثة أنواع مختلفة من الركام الناعم الشائعة محلياً تعرف برمel صعدة ، ثلاثة ومارب وهدف الدراسة إلى تقييم تأثير الرمال السابقة على بعض خواص الخرسانة مثل مقاومة الانضغاط والشد ، وتم استخدام نوعين من مضافات الملنات المتفوقة وكانت جميع العينات تعالج حتى موعد الفحص عند الأعمار 1، 7، 14، و 28 يوماً.

أوضحت النتائج إن الخرسانة المكونة من رمل صعدة قد أظهرت أعلى مقاومة انضغاط وشد ، بينما الخرسانة المكونة من رمل مأرب أبدت أقل مقاومة. من ناحية أخرى أظهرت النتائج إن إضافة الملنات المتفوقة للخلطات الخرسانية أدى إلى زيادة مقاومة الانضغاط ومقاومة الشد مقارنة بالخرسانة المرجعية الغير حاوية على المضافات.

الكلمات الدالة: الركام الناعم، مقاومة الانضغاط، مقاومة الشد، الملنات المتفوقة

مقدمة:

إن التطور الحاصل في استعمالات الخرسانة والحاجة المستمرة لإنتاج كميات كبيرة منها مطلوبة للمشاريع الإنسانية بال مجالات المختلفة بالبلاد أدى إلى زيادة الطلب على مواردها الأولية ومن ضمنها الركام الداخل في صناعة الخرسانة. والركام هو مجموعة الحبيبات الصخرية المتردجة بالحجم فمنها حبيبات صغيرة تسمى ركام ناعم أو رمل وتعرف محلياً باسم النيس، وأخرى حبيبات كبيرة تسمى ركام خشن أو حصى وتعرف محلياً باسم الكري، ومجموعة الحبيبات تلك في جسم الخرسانة تتماسك مع بعضها بواسطة مواد لاصقة مثل عجينة الأسمنت،

وتمثل أهمية الركام في الخرسانة في أنه يعمل على تقليل التغيرات الحجمية كما أن الركام يعطي كتلة الخرسانة استقراريتها ومقاومتها للقوى الخارجية. ولما كان الركام يشكل حوالي 75% من حجم الخرسانة فلا عجب إذا فلنا أن نوعية الركام الداخل في صناعة الخرسانة على جانب كبير من الأهمية كون خواص الخرسانة تتاثر تأثيراً كبيراً بخواص الركام المستخدم (1 ، 2). وقد أشار الباحث Donza وجماعته (3) إلى أن لشكل وملمس حبيبات الرمل الناتج من الكسارات تأثيراً كبيراً على قوة تلاصق عجينة الأسمنت مع حبيبات الركام، وبالتالي على مقاومة الخرسانة، وقد وجد الباحث أن الموننة المكونة من الرمل الناتج من الكسارات تكون مقاومتها أعلى من الموننة المكونة من الرمل الطبيعي، وأرجع الباحث ذلك إلى إن خشونة سطح الرمل الناتج من الكسارات تعطي ترابط قوى مع عجينة الأسمنت، وأضاف الباحثون إن هذا التأثير يظهر فقط في حالة الخرسانة عالية المقاومة ولا يظهر على الخرسانة ذات المقاومة الاعتيادية حيث أن الملمس السطحي للركام الناعم ليس له تأثير كبير على مقاومة الخرسانة عادي المقاومة، أما الباحث Guineaa وجماعته(4) فقد أشاروا إلى أن مقاومة الانضغاط والشد ومعابر المرونة الاستاتيكي تتأثر تأثيراً كبيراً بنوعية وخصائص المنطقة البيئية بين الركام وعجينة الأسمنت، وأشار الباحثون أن المنطقة البيئية الضعيفة قد تسبب انخفاضاً بمقاومة الانضغاط بمقدار 70% ومعامل المرونة الاستاتيكي بمقدار 50%. وفي دراسة أخرى تم استخدام ثلاثة أنواع مختلفة من الركام الناعم وتلاث نسب خلط مختلفة وتوصلت الدراسة إلى أن الخلطات التي لها محتوى ركام/أسمنت منخفض تكون مقاومتها للضغط والشد أعلى من الخلطات ذات المحتوى العالى من الركام/الأسمنت(5). ومن خلال مراجعة الدراسات السابقة تم ملاحظة وجود اختلاف في نتائج البعض منها حول تأثير المواد الناعمة المتواجدة بالركام على خواص الخرسانة فقد يكون التأثير ضاراً على المقاومة وقد يكون التأثير عكس ذلك أي زيادة بمقاومة نتيجة إن المواد الناعمة تعمل على ملئ الفراغات الداخلية بالخرسانة، وبصورة عامة يمكن القول إن تأثير المواد الناعمة على خواص الخرسانة يعتمد على نسبة وجودها وعلى محتوى الأطيان فيها(6).

ولرفع كفاءة الخرسانة المنتجة يجب الاهتمام بالمنطقة البيئية بين الركام وعجينة الأسمنت وذلك من خلال استخدام خلطات خرسانية ذات محتوى مائي منخفض، ويمكن الوصول إلى ذلك باستخدام مضادات خرسانية مثل الملدّنات المتفوقة التي بدأ استعمالها كإضافات خرسانية في اليابان وألمانيا في بداية السبعينيات من القرن الماضي، ثم انتشر استخدامها بشكل كبير بعد ذلك في معظم دول العالم. وتستعمل الملدّنات المتفوقة أما للحصول على قابلية التشغيل عالية بدون زيادة ماء الخلط أو تقليل نسبة ماء الخلط وبالتالي زيادة المقاومة أو قد تستخدم لأغراض اقتصادية مثل تقليل كمية الأسمنت بالخلط الخرساني (7). وهناك الكثير من الأبحاث والدراسات التي تناولت التأثيرات المختلفة لإضافة الملدّنات المتفوقة للخلطات الخرسانية في دراسة قام بها الباحثان Mangat & Khatib (8) أشار إلى أن إضافة الملدّنات المتفوقة إلى عجينة الأسمنت يعمل على تقليل حجم المسامات أو غلقها نتيجة سماحة بتنقلي.

كمية $\frac{W}{C}$ وبالتالي تكون الخرسانة المنتجة أكثر كثافة وأعلى مقاومة . كما يشير الباحثان Sarvahi & Singh (9)

(9) أن سبب الزيادة في مقاومة الخرسانة الحاوية على الملنن المتفوقة هو قلة المسامات الشعيرية الكبيرة الموجودة في عجينة الأسمنت، إضافة إلى الانتشار الجيد لحبوب الأسمنت الذي يزيد من معدل الإدماه وبالتالي زيادة المقاومة، وفي دراسة قام بها Aigness & Kern (10) أشارا إلى إمكانية تقليل المحتوى المائي لأكثر من 30% عند إضافة الملدّنات المتفوقة وبالتالي الحصول على خرسانة ذات مقاومة عالية وخصوصاً في الأعمار البكره. وقد تم استخدام الملدّنات المتفوقة في أحد الأبحاث اقتصادية حيث تم التوصل إلى تقليل محتوى الأسمنت في الخلطة الخرسانية بمقدار 33% عند استخدام الملنن المتفوقة بجرعة 64% كنسبة من وزن الأسمنت مع المحافظة على نفس قابلية التشغيل والمقاومة (11).

أهمية البحث:

نظراً لعدم توفر مواصفات قياسية للركام المحلي تحدد استخداماته ونتيجة لما تتميز به اليمن من تنوع جغرافي من جبال وسهول وصحاري وما يتبع ذلك من اختلاف جيولوجي يؤدي إلى تفاوت خواص الركام الناعم المستخدم في إنتاج الخلطات الخرسانية كل ذلك يؤدي إلى ضرورة دراسة هذه الأنواع المختلفة والخروج بمؤشرات تقييد في تحديد استخدام الرمل الأكثر كفاءة لاستخدامه في إنتاج الخلطات الخرسانية الحاوية على المسافات والغير حاوية على المسافات ولذلك فقد تم عمل هذه الدراسة وهي تمثل جزء من دراسات متعددة تهدف للوصول إلى دراسة متکاملة حول الركام المحلي بنوعية الناعم والخشن الملائم لإنتاج خلطات خرسانية تكون أكثر كفاءة وأكثر اقتصادية.

الأعمال المختبرية**الأسمنت:**

استخدم الأسمنت البورتلاندي الاعتيادي من إنتاج مصنع أسمنت عمران المطابق لحدود المعايير ASTM C150.

الركام الناعم:

تم استعمال ثلاثة أنواع مختلفة من الرمال والجدول (1) يوضح التدرج الحبيبي لأنواع الثلاثة كما يوضح الجدول (2) نتائج بعض الفحوصات الأخرى والرمال المستخدمة في هذه الدراسة هي:

- أ- رمل ثلاثة: وهو عبارة عن رمل ناتج من تكسير الأحجار الرملية الموجودة بمنطقة ثلاثة. ويلاحظ على هذا النوع من الرمال هو أن حبيباته عند تبليلها بالماء فإنها تحول إلى حبيبات ناعمة جداً.
- ب- رمل مأرب: منسوب لمنطقة مأرب وهو رمل طبيعى ناتج من رواسب الوديان ومجاري السيول، وبيعتبر أكثر ثباتاً من النوع السابق، حيث تحافظ حبيباته على تركيبها دون التقى، والملاحظ على هذا النوع هو احتواه على نسبة كبيرة من المواد الناعمة، حيث تصل النسبة إلى 9%.
- ج- رمل صعدة: مصدر هذا الرمل هو وادي علف بمنطقة صعدة، ويلاحظ على هذا النوع أن حبيباته تحافظ على تركيبها وتحدد صوت عند فركها بأصابع اليدين.

الركام الخشن:

استخدام الركام المكسر من الصخور البازلتية كركام خشن بمقاس أقصى 12.5 ملم.

الملاatin المتفوقة:

تم استعمال نوعين من مضادات الملاatin المتفوقة وهي كالتالي:

- (أ) نوع F وهو الملاatin المتفوقة الاعتيادي موافق لمتطلبات المعايير ASTM C494 Type F .
- (ب) نوع G وهو ملاatin متفوقة مع مبطن تجمد وموافق لمتطلبات المعايير ASTM C494 Type G .

وقد استخدمت المضادات السابقة بجرعة 2% كنسبة من وزن الأسمنت واستخدمت نسبة خلط 1 : 1.6 : 3.2 أسمنت : ركام ناعم : ركام خشن على التوالي، ومحظى أسمنت 400 كجم/م³ وتم تحديد نسبة الماء/الأسمنت لجميع الخلطات المستخدمة لتعطى هطولاً متساوياً مقداره (100±20) ملم

تم فحص مقاومة الإنضغاط لنماذج مكعبية (100×100×100) ملم حيث سلطت عليها قوة عمودية متزايدة بواسطة ماكينة فحص ذات سعة 2000 كيلونيوتن وبسرعة تحمل 1.5 ميجاباسكال/الثانية بموجب المعايير البريطانية (B.S 1881: Part 4:1970) . بينما لفحص مقاومة الشد تم استخدام نماذج اسطوانية 300 x150 مم.

جدول (1) التدرج الحبيبي لأنواع الرمل الثلاثة

مقاس المنخل ملم	المارة%			
	رمل ثلاثة	رمل مأرب	رمل صعدة	رمل صعدة
10	96.3	97	79	
5	94	92	92	
2.5	92	88	81	
1.25	89	83	60	
0.63	74	63	26	
0.31	21	18	8	
0.123	3	9	2	

جدول (2) بعض خواص الرمال المستخدمة

نوع الرمل	رمل ثلاء	رمل مأرب	رمل صعدة
معايير النعومة	2.33	2.37	2.60
الندرج	ناعم	ناعم-متوسط النعومة	خشن
المقاس الاعتباري	5	10	10
الشكل	كروي- غير منظم	كروي - مكعبى	كروي - مكعبى
الملمس السطحي	خشن	ناعم	ناعم
المسامية	عالي المسامية	قليل المسامية	قليل المسامية
المساحة السطحية	97سم ² /جرام	71سم ² /جرام	42سم ² /جرام
الوزن النوعي جم/سم	2.22	2.5	2.55
الوزن الحجمي جم/سم	1.55	1.53	1.62
نسبة الفراغات	%29.13	%29.8	%29.8

النتائج ومناقشتها مقاومة الانضغاط:

تعتبر مقاومة الانضغاط من أهم خواص الخرسانة، لأنها تعطي صورة واضحة وشاملة لمعظم الخواص الأخرى مثل مقاومة الشد ومعامل المرونة الاستاتيكي ومتانة الخرسانة وذلك لأنها ترتبط ارتباطاًوثيقاً ببنية وهيكل العجينة الأسمنتية وكذا المنطقة البينية بين حبيبات الركام وعجينة الأسمنت.

ومن خلال النتائج الموضحة بالجدول(3) والأشكال (1-6) يتضح أن الخلطة الخرسانية الحاوية على الرمل الصعدي قد اكتسبت أعلى مقاومة انضغاط ولجميع الأعمار مقارنة بالتنوعين الآخرين. ويلاحظ أن الخلطات الحاوية على الرمل الصعدي ورمل ثلاء قد أبدت مقاومة متقاربة لجميع الخلطات وبمختلف الأعمار، ولكن تلك المقاومات كانت الزيادة فيها واضحة بالمقارنة مع مقاومة الخلطة الخرسانية الحاوية على الرمل الماربي. وبملاحظة مقاومة بعمر 28 يوماً للخلطة المرجعية (غير حاوية على المضافات) نجد أن نسبة الزيادة في مقاومة الانضغاط للخرسانة الحاوية على رمل صعدة وثلاء هي 26.1% على التوالي مقارنة بالخرسانة الحاوية على الرمل الماربي. ونفس السلوك للخلطات الحاوية على مضافات الملدنس المتفوقة حيث يلاحظ أن مقاومة الانضغاط بعمر 28 يوماً للخرسانة الحاوية على نوعي الرمل الصعدي وثلاء قد زادت بنسبة 24.4% و 33.5% عند استخدام ملدن متفوق نوع F ونوع G على التوالي مقارنة مع الخرسانة الحاوية على الرمل الماربي.

وتظهر النتائج أن جميع الخلطات الحاوية على رمل مأرب تبدي مقاومة انضغاط منخفضة منذ اليوم الأول وتزداد تدريجياً مع مرور الزمن ولكنها تظل متحفظة بأقل مقاومة عند جميع الأعمار مقارنة مع الخلطات الخرسانية الحاوية على الرمل الأخرى. وقد يعزى سبب ذلك إلى سوء التدرج الحبيبي للخرسانة الحاوية لرمل مأرب أو لكثرة احتواه على المواد الناعمة، حيث أن لتلك المواد الناعمة تأثير ضار في وجودها تزداد المساحة السطحية للرمل مما يعني زيادة كمية ماء الخلط مما يؤدي إلى وجود الفجوات والمسامات التي تؤدي إلى تقليل المقاومة. كما أن المواد الناعمة قد تعمل على تكوين غلاف خارجي حول حبيبات الركام مما يضعف الترابط بين حبيبات الركام وعجينة الأسمنت [12, 6].

ومن خلال دراسة النتائج الموضحة في الأشكال [4-6] يلاحظ أن الخرسانة الحاوية على مضافات الملدنس المتفوقة تبدي زيادة واضحة في مقاومة الانضغاط بالمقارنة مع الخرسانة المرجعية [غير الحاوية على المضافات] ولجميع أنواع الرمل الثلاثة، فمثلاً الخرسانة الحاوية على رمل ثلاء يلاحظ أن نسبة الزيادة في مقاومة الانضغاط بعمر 28 يوماً هي 40.2 و 24.8% للخلطات الحاوية على الملدنس المتفوقة نوع F و نوع G على التوالي مقارنة مع الخرسانة المرجعية بينما الخرسانة الحاوية على الرمل الصعدي يلاحظ أن نسب الزيادة في مقاومة الانضغاط عند نفس العمر السابق هي 34.8 و 25.3% عند استخدام مضافات الملدنس المتفوقة نوع F و نوع G على التوالي

مقارنة مع الخرسانة المرجعية ونفس السلوك والتصريف يظهر في نتائج الخرسانة الحاوية على رمل مأرب ويعد سبب زيادة مقاومة الانضغاط للخلطات الحاوية على مسافات الملنن المتفوقة مقارنة بالخلطات المرجعية إلى إن إضافة الملننات المتفوقة إلى الخليطة الخرسانية يؤدي إلى تناقص حبيبات الأسمنت عن بعضها البعض وبالتالي إطلاق الماء المحتجز بين تكتلات الأسمنت مما يؤدي إلى زيادة انسيابية الخليطة وهذا بدوره يسمح بتقليل نسبة الماء/الأسمنت مما يؤدي إلى زيادة المقاومة. كما تشير النتائج أن نسب الزيادة بمقاييس الانضغاط تكون أعلى في الأعمار المبكرة ويقل معدل الزيادة مع زيادة العمر، وقد يعود سبب ذلك إلى أن الانتشار الجيد لحبوب الأسمنت في الخليط عند إضافة الملنن المتفوقة تؤدي إلى زيادة معدل الإماهة نتيجة زيادة المساحة السطحية المعرضة للإماهة لحبوب الأسمنت، وبالتالي يحصل زيادة في المقاومة المبكرة نتيجة زيادة نواتج الإماهة التي تعمل على زيادة كثافة الخرسانة وتصغير المسامات الشعرية أو غلقها وبالتالي نقل الفافية مما يؤخر وصول الماء إلى أجزاء الأسمنت التي تتضاءل وهذا يفسر انخفاض معدل الزيادة في المقاومة في الأعمار المتأخرة مقارنة مع الأعمار المبكرة [14,13].

جدول (3) نتائج مقاومة الخرسانة للانضغاط

مقاومة الانضغاط (MPa) للعمر (يوم)				$\frac{W}{C}$	نوع الركام الناعم	نوع الخليطة
28	14	7	1			
35.17	26.20	20.60	9.43	0.60	ثلاثاء	مرجعية (بدون مسافات)
38.00	29.37	21.70	10.77	0.55	صودة	
27.90	23.20	17.83	6.03	0.60	مأرب	
49.31	40.40	33.43	16.12	0.46	ثلاثاء	حاوية على الملنن نوع F
51.23	43.71	38.43	18.50	0.43	صودة	
39.64	33.41	29.42	4.32	0.47	مأرب	
43.88	38.19	31.69	6.88	0.46	ثلاثاء	حاوية على الملنن نوع G
47.60	40.68	33.77	9.03	0.44	صودة	
35.67	30.14	28.62	5.16	0.47	مأرب	

مقاومة الشد:


يوضح الجدول (4) والأشكال (9-12) تأثير الأنواع الثلاثة من الركام الناعم على مقاومة الشد وكذلك تأثير الملننات المتفوقة على الخلطات الخرسانية. وتشير النتائج أن مقاومة الشد لجميع الخلطات الخرسانية الحاوية على الرمال الثلاثة ثلاثة وصودة ومأرب قد سلكت نفس السلوك لمقاومة الانضغاط فيلاحظ أن الخرسانة الحاوية على رمل صودة قد أبدت زيادة في مقاومة الشد بعمر 28 يوماً بمقدار 2.7 ، 69 % مقارنة بالخرسانة الحاوية على رمل ثلاثة ومائرب على التوالي. كما تشير النتائج أن مقاومة الشد عند عمر 28 يوماً للخرسانة الحاوية على رمل ثلاثة قد زادت بمقدار 65 % عن مقاومة الشد للخرسانة الحاوية على رمل مأرب.

كما توضح النتائج زيادة مقاومة الشد للخلطات الخرسانية الحاوية على الملننات المتفوقة مقارنة بالخرسانة المرجعية الغير حاوية على المسافات، حيث بلغت نسب الزيادة لخلطة المكونة من رمل ثلاثة عند عمر 28 يوماً 53 ، 45 % عند استخدام الملنن المتفوقة نوع F ونوع G على التوالي مقارنة مع الخرسانة المرجعية بينما نجد الخلطة المكونة من رمل صودة ومأرب وعند نفس العمر السابق قد زادت بمقدار 57 ، 84 % و 48 ، 61 % عند استخدام الملنن المتفوقة نوع F ونوع G على التوالي مقارنة بالخرسانة المرجعية. ويعزى سبب الزيادة كون


الملنات المتفوقة تعمل على تقليل نسب الماء/ الأسمنت ($\frac{W}{C}$) مما يؤدي إلى تلاشي الفجوات التي يسببها وجود الماء الزائد الذي لا يشترك في عملية الإماهة مما يزيد من مساحة الترابط بين الركام وعجينة الأسمنت وبالتالي تزداد مقاومة الخرسانة للشد (15).

جدول (4) نتائج مقاومة الخرسانة للشد


مقاومة الشد (MPa) للعمر (يوم)				$\frac{W}{C}$	نوع الركام الناعم	نوع الخلطة
28	14	7	1	0.60	ثلاثاء	مرجعية (بدون مضافات)
2.60	2.50	1.89	0.60			
2.67	2.59	2.00	0.64		صعدة	
1.58	1.26	1.07	0.50		مارب	
3.97	3.76	2.68	0.90	0.46	ثلاثاء	حاوية على الملن F المتوفّق نوع
4.20	3.85	2.87	0.85			
2.90	2.10	1.78	0.73			
3.76	3.60	2.46	0.65	0.46	ثلاثاء	حاوية على الملن G المتوفّق نوع
3.96	3.80	2.68	0.76			
2.54	1.87	1.60	0.60			



شكل (1) تأثير الأنواع المختلفة للرمل على مقاومة اضغاط الخرسانة المرجعية



شكل (2) تأثير الأنواع المختلفة للرمل على مقاومة انصهار الخرسانة الحاوية على الملنن المتفوق نوع F




شكل (3) تأثير الأنواع المختلفة للرمل على مقاومة انصهار الخرسانة الحاوية على الملنن المتفوق نوع G




شكل (4) تأثير اضافة الملنن المتفوق على مقاومة انصهار الخرسانة المكونة من رمل تلاء




شكل (5) تأثير اضافة الملن المتقوق على مقاومة انضغاط الخرسانة المكونة من رمل صعدة



شكل (6) تأثير اضافة الملن المتقوق على مقاومة انضغاط الخرسانة المكونة من رمل مأرب




شكل (7) تأثير الأنواع المختلفة للرمل على مقاومة الشد للخرسانة المرجعية




شكل (8) تأثير الأنواع المختلفة للرمل على مقاومة الشد للخرسانة الحاوية على الملنن المتفوق نوع F



شكل (9) تأثير الأنواع المختلفة للرمل على مقاومة الشد للخرسانة الحاوية على الملنن المتفوق نوع G



شكل (10) تأثير اضافة الملنن المتفوق على مقاومة الشد للخرسانة المكونة من رمل ثلاء



شكل (11) تأثير اضافة الملدن المتعدد على مقاومة الشد للخرسانة المكونة من رمل صعدة



شكل (12) تأثير اضافة الملدن المتعدد على مقاومة الشد للخرسانة المكونة من رمل مأرب

النتائج والتوصيات:

من خلال هذه الدراسة التي احتوت على ثلاثة أنواع مختلفة من الركام الناعم المستخدمة بالخلطات الخرسانية يمكن استنتاج التالي:-

- 1 اعتبار الثلاثة أنواع من الركام الناعم المستخدمة في هذه الدراسة صالحة للاستخدام بالخلطات الخرسانية.
- 2 الخرسانة المكونة من رمل صعدة أبدت أعلى زيادة في مقاومة الانضغاط والشد مقارنة بالتوسين الآخرين.
- 3 الخرسانة المكونة من رمل مأرب أظهرت مقاومة قريبة من مقاومة الخرسانة المكونة من رمل صعدة.
- 4 الخرسانة المكونة من رمل حاوي ظهرت انخفاض ملحوظ بمقاومة الانضغاط والشد.
- 5 الخرسانة الحاوية على الملدنات المتعددة نوع F ونوع G أظهرت زيادة ملحوظة بمقاومة الانضغاط والشد مقارنة بالخرسانة المرجعية الغير حاوية على المضافات.

المصادر:

1. Neville, A.M., and Brooks, J.J., "Concrete technology", 1st Edition, John Wiley, New York, 1987.
2. Bing Chen, and Juanyu Liu " Effect of Aggregate on the Fracture Behavior of High Strength Concrete" Construction and Building Materials 18, 2004, pp.585–590

3. Donza, H., Cabrera, O., and Irassar, E.F., "High-Strength Concrete with Different Fine Aggregate", Cement and Concrete Research 32, 2002, pp.1755-1761
4. Guineaa , G.V., El-Sayedb, K., Roccoc, C.G., Elicesa, M., and Planasa , J., "the Effect of the Bond between the Matrix and the Aggregates on the Cracking Mechanism and Fracture Parameters of Concrete," Cement and Concrete Research 32, 2002, pp. 1961–1970
5. Zingoni A., "A Comparative Study of Normal Concrete with Concretes Containing Granite and Laterite Fine Aggregates", Structural Engineering, Mechanics and Computation, Vol. 2, 2001.
6. Al-kass M.R, & Al-Zaiwary, M. A., "The influence of Clays Inclusion in the Fine Materials of Sand on Workability and Compressive Strength of Concrete" Journal of Building Research, Building Research Centre, Baghdad, Vol. 5, No., 2, November 1986.
7. Papayianni , I., Tsohos, G., Oikonomou, N., Mavria, P., "Influence of Superplasticizer Type and Mix Design Parameters on the Performance of them in Concrete Mixtures" Cement & Concrete Composites 27, 2005, pp. 217–222
8. Khatib , J.M., and Mangat, P.S., " Influence of Superplasticizer and Curing on Porosity and Pore Structure of Cement Paste ", Cement & Concrete Composites 21, 1999, pp. 431-437
9. Singh, N.B., and Sarvahi, R., "Effect of Superplasticizers on Hydration of Cement", Cement and Concrete Research , vol. 22, No. 5, 1992, pp.725-735.
10. Aigness, B., and Kern, A., "Use of Melament-Based Superplasticizers Water Reducer", ACI, Sp(68-4), 1981, pp. 67-77.
11. Hassan S. A., "Using of Superplasticizers to Reduce Cement Content in Coneret Mixes – A Feasibility Study", Journal of Engeneering Scince , Assiut University, Vol.2, pp. 901-913, April 2004.
12. Rocco, C.G., Elices, M., "Effect of Aggregate Shape on the Mechanical Properties of A Simple Concrete ", Engineering Fracture Mechanics 76, 2009, pp. 286–298.
13. Alhalf, M.N., and Yousif, H. A., "Concrete Admixtures", University of Technology, Baghdad, 1982.
14. Ghosh, R. S., and Malhotra, V. M., "Use of Superplasticizers as Water Reducers", Cement and Aggregate, Vol.1, No. 2, 1979, pp. 56-63.
15. Saricimen, H., Maslehuddin, M., Al-Tayyib, A., and AL-Mana, A., "Permeability and Durability of Plain and Blended Cement Concrete Cured in Field and Laboratory Condation", ACI Material Journal, Vol.92, No. 2, March – April 1995, pp. 111-116.