

# تأثير معالجة اقمشة البلاطى المعملية البيضاء بمادة سليكات الكالسيوم على بعض الخصائص المقاومة للعدوى

عزه ابراهيم علي<sup>١</sup>، صفية عبد العزيز ساروخ<sup>١</sup>، دعاء عبد المحسن كميل<sup>٢</sup> ونهلة عصام محمد عبد الفتاح<sup>١</sup>

٣- بعد الغسيل بالطريقة التقليدية فى الغساله على درجه حراره ١٠٠ درجة مئوية كانت النتيجة  $60 \text{ cfu}/2\text{cm}^2$  و هذه النسبة بسيطة جدا و لا تعتبر ممرضة .

٤- عند معالجه عينة البلاطى بمادة سليكات الكالسيوم بنسبة ٥٠ جرام/ لتر ماء عدوى العينات بيكتريا *Staphylococcus* كانت النتيجة  $10 \text{ cfu}/2\text{cm}^2 \leq$  و هى نسبة ضعيفة جدا غير ممرضة.

٥- تم غسيل العينة الموجود المعاملة بمادة سليكات الكالسيوم والتي تمت بها العدوى بيكتريا *Staphylococcus* و قد بلغ العد البكتيرى  $3.15 \times 10^4$  .

الكلمات المفتاحية: البالطو الطبي- المواد المقاومة للتلوث الميكروبي- خواص الحماية.

## المقدمة والمشكلة البحثية

تلعب المنظمات الصحية بوجه عام والمستشفيات بوجه خاص دوراً بارزاً فى العصر الحاضر فى مجال من اهم المجالات واكثرها خطورة وهو مجال الحفاظ على اعلى شئ فى الوجود الا وهو صحة الفرد وصحة المجتمع ككل(زينب عبد العزيز واخرون، ٢٠١٥).

ولما كانت ملابس الاطباء(البالطو الطبي) من اهم مسببات ما يسمى بعدوى المستشفيات (من المرضى أوبيئة العمل إلي الأطباء) وهذه العدوى من اهم مسببات الامراض وانتشار الوفيات، وقد يحمل الاطباء الكثير من الميكروبات على اجسامهم وعلى ثيابهم، والرغم من ذلك هناك دراسات قليلة تهتم بوجود الكائنات الحيه الدقيقة (الميكروبات) على بلاطى الاطباء خصوصا وأنه فى بعض الاحيان يستخدم

## الملخص العربى

يهدف البحث بصفة رئيسيه إلي قياس مدى فاعلية معالجة البلاطى المعملية المستخدمه فى المجال الطبي بماده سليكات الكالسيوم فى تحسين خواص الحماية من العدوى وذلك من خلال الاجراءات التالية:

١- التعرف على الخصائص الطبيعية والميكانيكية لبلاطى المستخدمة فى بعض التخصصات الطبية (الجراحة والاسنان والاطفال).

٢- التعرف التركيب النسيجي لبلاطى الاطباء (الجراحة والاسنان والاطفال).

٣- الكشف عن الحمل الميكروبي لبلاطى الاطباء المستعملة قبل و بعد الغسيل.

٤- معالجة البلاطى الطبية بماده سليكات الكالسيوم.

٥- قياس الحمل الميكروبي للبلاطى المعالجة بماده سليكات الكالسيوم قبل وبعد الاستخدام وكذلك بعد الغسيل.

اهم النتائج:

١- اتضح ان ٥٥ % من العينات لا يوجد بها اى نوع من العدوى والبكتيرية الممرضة و ٤٥ % من العينات مصابة بيكتريا ممرضة منها ٢٨ % من العينات بها

*Staphylococcus* و ٩ % من العينات بها *Escherichiacoli*

و ٨ % من العينات بها بكتريا ممرضة اخرى وكانت *klebsiella ، candida*

٢- بعد اخذ مسحة من بلاطى الاطباء المصابة و تحليلها معمليا عن طريق العد أظهرت النتائج ان وجود بكتريا

*Staphylococcus* الممرضة بالعينة كانت  $1195 \times 10^{(5)} \text{ cfu}/2\text{cm}^2$  وتعتبر هذه النسبة كبيرة وممرضة.

<sup>١</sup> قسم الاقتصاد المنزلي- كلية الزراعة- جامعة الاسكندرية

<sup>٢</sup> قسم امراض نبات- كلية الزراعة- جامعة الاسكندرية

استلام البحث فى ٢٠ يوليو ٢٠١٩، الموافقة على النشر فى ٢٥ اغسطس ٢٠١٩

المرتبطة بمخاطر تطور العدوى بالمستشفيات عن طريق مقاومة الكائنات الحية الدقيقة وتأثيرها على معدل الوفيات للمرضى فى وحدات العناية المركزة، فقد أجريت دراسة وصفية من عام ٢٠٠٥ الى ٢٠٠٨ والتي تشمل ٢٣٠٠ من المرضى وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط كبير بين معدل الوفيات وعوامل الخطر التالية (نوع المريض متوسط المدة السريرية ونسبة التعرض للجهاز التنفسي الصناعي) وكان الاستيطان من قبل الكائنات الحية الدقيقة المقاومة يصل إلى ٢١,٧٣ %، وبذلك يتضح أن مرضى (ICUS) هم الأكثر عرضة للإصابة من قبل الكائنات الحية الدقيقة المقاومة وتمثل حوالى ٢٥ % من جميع حالات العدوى فى المستشفيات ومن هنا تظهر العلاقة بين الكائنات الحية الدقيقة المقاومة ومعدل الوفيات ومدى الحاجة لمراقبة الالتزام بمكافحة عدوى المستشفيات.

مما سبق يتضح ان العدوى الميكروبية تنتشر بين الاطباء عن طريق ملابس العمل (البلاطى البيضاء) وقد اثبتت بيانات منظمة الصحة العالمية WHO ان معدل حدوث عدوى المستشفيات بين الاطباء تصل فى الدول المتقدمة من ١٠ الى ٢٠ % بينما ترتفع فى الدول النامية الى ٣٠ الى ٥٠ %، وقد اثبتت الابحاث ان سليكات الكالسيوم مادة مقاومة للنمو الميكروبي بصفه عامة ولذلك فان الهدف الرئيسى من هذا البحث هو دراسة تأثير معالجه اقمشة البلاطى البيضاء بمادة سليكات الكالسيوم على بعض الخصائص المقاومة للعدوى وينبثق من هذا الهدف الرئيسى الاهداف الفرعية التالية:

- ١-دراسة الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لبلاطى الاطباء (الجراحة والاسنان والاطفال).
- ٢-دراسة التركيب النسيجي لبلاطى الاطباء (الجراحة والاسنان والاطفال).
- ٣-الكشف عن الحمل الميكروبي لبلاطى الاطباء المستعملة قبل و بعد الغسيل.

البالطو اكثر من مره من قبل الطبيب، وما يزيد عن ٦٠ % من الملابس الطبية بها احتمالية وجود عدوى بكتيرية بالاضافة الى كائنات حية تنتقل من ولى الطبيب (YonitWie et al, 2015)

وفى دراسة قامت بها زينب عبد العزيز و اخرون (٢٠١٥) بعنوان "تقييم ملابس غرف العمليات الجراحية وظيفيا واقتصاديا وجماليا" على عينة (٦٣ طبيبا) من اطباء الجراحة بمحافظة الدقهلية وكانت وسيلة جمع البيانات هى الاستبيان واطهرت النتائج ان النسبة العظمى (٦٠%) من الاطباء يستخدمون الملابس الطبية متعددة الاستخدام و ليس ذو الاستخدام الواحد.

وقد اثبت نتائج بحث اميركى بعنوان "تحذير من عدوى المستشفيات" ان قرابة ٥٠ الف مريض امريكى يلقون حتفهم سنويا جراء التقاط عدوى المستشفيات ، وقد غطت الدراسة سجلات الخروج من المستشفيات لنحو ٦٩ مليون مريض بمستشفيات ٤٠ ولاية امريكية فى عام ٢٠٠٤، و قدر الباحثون ان قرابة ٢٩٠ الف مريض اصيبوا بعدوى تسمم الدم خلال اقامتهم بالمستشفيات واضطرو للبقاء ١١ يوما اضافية بالمستشفى. وفى المقابل اصيب ٢٠٠ الف بالتهاب الرئة مما اضطرو للبقاء ١٤ يوما اضافيا فى المستشفى (Coello, et.al 2005).

وفى دراسة قام بها (Eric Jozsef , et.al .2007) بعنوان "رعب المستشفيات" تشير نتائجها الى ان عدوى المستشفيات اصبحت تمثل تهديدا للعاملين فى الرعاية الصحية وخاصة البلدان ذات الدخل المنخفض مقارنة بالبلدان ذات الدخل المرتفع ، وقد ذكرت احصائية لسنة ٢٠٠٠ فى ايطاليا ان نسبة ٦,٧ % من المرضى يعانون من عدوى المستشفيات اما فى انجلترا وصلت النسبة الى ١٤,٣ % وترتفع المعدلات اعلى من ذلك فى الدول النامية.

وقد اثبتت دراسة قامت بها (Adriana C.O. et al : 2010) بعنوان "المقاومة البكتيرية والوفيات فى وحدة العناية المركزة" وتهدف الدراسة الى تحديد العلاقة بين العوامل

البكتريا او الباكترولوجيا والذي يعتبر فرعاً من فروع على الاحياء الدقيقة. [www.microbiology.org](http://www.microbiology.org)

### المواد المقاومة للتلوث الميكروبي

هى مواد لها القدرة على تثبيط نشاط الكائنات الحية الدقيقة سواء بصفة مؤقتة او القضاء عليها تماماً. [www.microbiology.org](http://www.microbiology.org)

### الحماية

هو قدرة المنسوج على مقاومة التلوث الميكروبي بصورة تجعل الانسان امناً تماماً من مختلف الاضرار. (سامية لطفى، ١٩٩٧)

### خواص الحماية

تعرف اجرائياً على انها الخواص المتعلقة بخصائص الخامة وطبيعة التركيب النسجى التى تتوافر فى بالطو الأطباء لحمايتهم من التلوث الميكروبي اثناء مزاولتهم لمهنة الطب.

### العينة

اجراء الدراسة على مسحات من بلاطى الاطباء المستعملة بواقع عدد ١٢٠ من مستشفيات خاصة (٣) ومستشفيات حكومية (٣) وجميعها من نفس الخامة بوليستر ١٠٠% مع اختلاف التركيب النسجى

### اولاً: الدراسة المعملية للنسيج

#### الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية لعينة بلاطى الاطباء

تم اجراء الاختبار على عينة من بلاطى الاطباء الاكثر استخداماً لعينة البحث والمتواجده فى الاسواق وتمت هذه الاختبارات بصندوق دعم النسيج بالسيوف بالاسكندرية وكان الهدف من الدراسة هو:

#### ١- التركيب النسجى

باستخدام المواصفه القياسية STM-D 4029 .

#### ٢- التحليل النسجى

٤- معالجة ملابس للاطباء (البالطو) بمواد مقاومة للتلوث الميكروبي (سليكات الكالسيوم).

٥- قياس الحمل الميكروبي لبلاطى الاطباء المعالجة بالمواد المقاومة للتلوث الميكروبي قبل وبعد الاستخدام.

٦- قياس الحمل الميكروبي للبلاطى المعالجة بعد الغسيل.

### الأهمية البحثية

الحاجة إلى الابحاث التى تناولة الحماية المهنية للاطباء ملابسياً للحد من انتشار عدوى المستشفيات التى انتشرت بشكل واسع فى الدول النامية مما ادى الى ارتفاع حالات الوفيات.

### الإسلوب البحثى

يشتمل الاسلوب البحثى على المصطلحات والتعاريف الاجرائية والدراسة المعملية

### المصطلحات العلمية والتعاريف الإجرائية

#### البالطو الطبى

هو ملابس بطول الركب او اقصر يرتديه المهنيين فى الحقل الطبى اثناء العمل لحماية ملابسهم ولاضفاء مظهر المهنة ايضا ويكون لونة ابيض حماية من الضوء الملون وتتكون خامته اما من مزيج من القطن والكتان او القطن والبولى استر مما يسمح بغسله فى درجات حراره مرتفعة [WWW..theglobeandmail.com](http://WWW..theglobeandmail.com).

ويعرف اجرائياً على انه ملابس الاطباء التى يرتديها الطبيب اثناء مزاوله عمله فى المستشفيات الحكومية والخاصة فى وحدات الجراحه والاطفال والاسنان.

#### البكتريا

هى كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية منها المكورات والعصيات وهى تتجمع مع بعضها البعض وتأخذ اشكالا متعدده مثل عقد اوسبحة فتسمى مكورات عقدية او على شكل عنقود فتسمى مكورات عنقودية تتراوح ابعاد البكتريا من ٠,٥ - ٥ ميكرومتر وتدرس البكتريا ما يدعى على

٢- تم حفظ العينات لمدة ٢٤ ساعة في الثلاجة على درجة حرارة ٣-٤ مئوية.

٣- تم وضع المسحات في اطباق بتري على بيئة اجار بطريقة التخطيط.

٤- تم وضع الاطباق في الحضان لمدة ٤٨ ساعة.

٥- بعد اخراج العينات من الحضان تم التعرف على البكتريا.

#### ج- طريقة تحضير البيئة:

١- مكونات البيئة ٢٠٠ جرام بطاطس، ١ لتر ماء مقطر، ٢٠ جرام سكر، ١٥ جرام اجار.

٢- تقطع البطاطس مكعبات في الماء المقطر وتوضع على اللهب حتى تصل الى درجة الغليان وتترك بالمخبر ٢٠ دقيقة بعد الغليان.

٣- تصفى المعلق بالشاش ويوضع على مستخلص البطاطس حتى يصل المخبر الى سعة لتر ويضاف الاجار والسكر.

٤- توضع في الاوتوكليف على ضغط ١,١ لمدة ٢٠ دقيقة للتعقيم.

#### د - التعرف على انواع البكتريا:

تم التعرف على البكتريا من خلال ثلاث طرق

١- التعرف الميكروسكوبى بعد العزل

٢- فحص المناعة الانزيمى ويستخدم فيه اجسام مضاده بمزجها بانزيمات لتظهر نوع البكتريا والتعرف عليه عن الطريق شكل التفاعل الظاهر

٣- جهاز الطيف الضوئى يعتمد على الكشف عن اجسام البكتريا بواسطة اضاءه غير مباشره فوق بنفسجية عليها.

#### هـ - طريقة العد البكتيرى:

تم العد البكتيرى بطريقة ( baridparken coagulase test )

عدد الفتل / سم باستخدام المواصفة القياسية STM-D 3775.

عدد الحدفات/ سم باستخدام المواصفة القياسية STM-D3775.

٣- الكشف على نسبة الخاط بالياف طبقا للمواصفة AATCC20.20A وهذا الاختبار للتعرف على نوع ونسبة الالياف (%)

٤- قياس الخواص الفيزيائية

تم قياس وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>) طبقا للمواصفة القياسية ASTM-D3776 .

قياس السمك بالمواصفة القياسية STM-D 1777 .

تم تعريف نمرة الخيط طبقا للمواصفة القياسية ASTM-D1059

٥- اختبار قياس الخواص الميكانيكية

اختبار قوه الشد بالمواصفة القياسية ISO 13934-1 .

اختبار الاستطالة .

اختبار التوبرير بعد ٥٠٠٠ لفة بالمواصفة القياسية- ISO129451

اختبار التمزق بالمواصفة القياسية ASTM-D1424 .

اختبار الانكماش بالمواصفة القياسية ISO 6330 ، ISO5077 .

ثانيا: الدراسة المعملية للمسحات للكشف البكتيرى

#### أ- عينة البلاطى:

تم اخذ مسحات من بلاطى الاطباء المستعمله (١٢٠ بالطو) جميعها من خامه البولبيستر مع اختلاف التركيب النسجى وقد تم اخذ المسحات من منطقه الاكمام لبلاطى الاطباء بمشششفيات خاصه ومستشفيات حكومية بحى وسط وشرق بمحافظه الاسكندرية.

ب- طريقه اخذ المسحات من عينة البلاطى:

١- تم اخذ العينات من اساور البلاطى عن طريق قطن معقم جاهز .

- ١- عدوى النسيج:  
 أ- تم اجراء عدوى القماش البولستر عن طرق التخطيط على مساحه ٢ سم X ٢سم عن وذلك باستخدام ساق قطنية معقمة وتم تحضنها ٢٤ ساعة على درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية وتم اجراء العد البكتيرى بعد مرور ٢٤ ساعه من العدوى.  
 ب- تم غسل النسيج الذى تم عليه العدوى غسل العينة فى الغساله بوضع ٥٠ جرام من المسحوق المنزلى على درجة حراره المياه ١٠٠ درجة مئوية.  
 ج- تم العدوى بعد المعالجه والعد البكتيرى.  
 د- تم غسل النسيج الذى تم عليه المعالجه وتم اجراء العدوى عليه واجراء العد البكتيرى عليه.
- ٢- معالجة النسيج:  
 تم معالجة النسيج بمادة سليكات الكالسيوم ٥٠ جرام / لتر عن طريق النقع فى الماء لمده ٢٤ ساعه.

### النتائج البحثية

#### اولا :الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لعينة البلاطى:

تم اختيار عينة عشوائيه من بلاطى الاطباء وكانت بنسبة ١٠٠ % من البلاطى مصنوعة من البولستر وتم اجراء الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية للتأكد من نسبة

#### جدول ١. الاختبارات الفيزيائية للنسيج و تشتمل وزن المتر ونمره الخيط والسلك

| الاختبار  | المواصفه القياسية  | نتيجة العينة               |
|---|--|----------------------------|
| ١ وزن المتر المربع من القماش (جم/م <sup>٢</sup> ) | عند درجة حرارة ٢١ ± ٥١ ASTM-D3776 ونسبة رطوبة ٦٥ ± ٢%                          | (١٨٥,٥ جم/م <sup>٢</sup> ) |
| ٢ نمره الخيط (مترى)                               | تم قياس نمره الخيط (مترى) بالمواصفه القياسية عند درجة حرارة ٢١ ± ٥١ ASTM-D1059 | سداء ١/ ٢٦,٦ لحمه ١/ ٢٥,٩  |
| ٣ السلك:  | عند درجة ASTM-D 1777 بالمواصفه القياسية حرارة ٢١ ± ٥١ ونسبة رطوبة ٦٥ ± ٢%      | ٠,٠٣٣                      |

وكانت النتيجة وزن المتر للعينة ١٨٥,٥ جم/م<sup>٢</sup> و نمره الخيط سداء ١/ ٢٦,٦، لحمه ١/ ٢٥,٩ و سلك الخيط ٠,٠٣٣ سم<sup>٢</sup>.

الخلط ووزن المتر وقوه الشد والاستطالة والانكماش وكانت النتائج كالاتى:

#### ١- التركيب النسجى:

تم تحديد التركيب النسجى بالمواصفه القياسية ASTM-D 4029 عند درجة حرارة ٢١ ± ٥١ ونسبة رطوبة ٦٥ ± ٢% وكانت النتيجة نسيج ساده ١/١.

#### ٢- التحليل النسجى:

تم التحليل النسجى بالمواصفه القياسية ASTM-D 3775 عند درجة حرارة ٢١ ± ٥١ ونسبة رطوبة ٦٥ ± ٢% وكانت النتيجة

عدد الفتل/ سم: ٢٦

عدد الحدفات/ سم: ١٨

#### ٣- الكشف على نسبة الخلط :

تم الكشف على نسبة الخلط بالمواصفه القياسية AATCC 20,20 عند درجة حرارة ٢١ ± ٥١ ونسبة الرطوبة ٦٥ بولتسر ١٠٠ % .

#### ٤- الاختبارات الفيزيائية:

#### ٥- اختبارات الميكانيكية:

## جدول ٢. الخواص الميكانيكية للنسيج وتشتمل قوه الشد والاستطالة والتمزق والتويير والتغير فى الابعاد والانكماش

| الاختبار                     | المواصفه القياسية  | نتيجه العينة                |
|------------------------------|--|-----------------------------|
| ١ قوه الشد                   | ISO 13934-1 عند درجه حراره $21 \pm 1^\circ$ ونسبة رطوبة $65 \pm 2\%$ | سدا: ١٥٦٦,٠<br>لحمة: ١٢٥٦,٩ |
| ٢ الاستطالة                  | ISO 13934-1 عند درجه حراره $21 \pm 1^\circ$ ونسبة رطوبة $65 \pm 2\%$ | سدا: ٤٥,٦<br>لحمة: ٤١,٤     |
| ٣ التمزق                     | ASTM-D 1424 عند درجه حراره $21 \pm 1^\circ$ ونسبة رطوبة $65 \pm 2\%$ | سدا: ٩٦١٠<br>لحمة: ٦٧١٠     |
| ٤ التويير                    | ISO 12945-1 عند درجه حراره $21 \pm 1^\circ$ ونسبة رطوبة $65 \pm 2\%$ | لا يوجد تويير               |
| ٥ التغير فى الابعاد الانكماش | ISO 5077 و ISO 6330  | السدا: -٠,٣<br>لحمة: -٠,٧   |

واظهرت النتائج ان قوه الشد سدا: ١٥٦٦,٠ لحمة: ١٢٥٦,٩، والاستطالة سدا: ٤٥,٦ لحمة: ٤١,٤، التمزق سدا: ٩٦١٠ لحمة: ٦٧١٠، وان النسيج غير قابل ومقاوم للتويير، وان التغير فى الابعاد الانكماش السدا: -٠,٣ لحمة: -٠,٧.

## ثانيا: الكشف عن الحمل الميكروبي:

اولا: نتائج اختبارات الكشف عن وجود البكتريا الممرضة:

## جدول ٣. انواع البكتريا الموجوده بعينه البلاطى البياض

## المستعملة للاطباء

| البكتريا         | العدد | %   |
|------------------|-------|-----|
| Staphylococcus   | ٣٣    | ٢٨% |
| Escherichia coli | ١١    | ٩%  |
| اخرى             | ١٠    | ٨%  |
| لا توجد          | ٦٦    | ٥٥% |

كانت نتائج تحليل العينات ٥٥ % من العينات لا يوجد بها اى نوع من العدوى و البكتريا الممرضة و عدد ٤٥ % من العينات مصابة ببكتريا ممرضة منها ٢٨ % من العينات بها *Staphylococcus* و ٩ % من العينات بها *Escherichiacoli* و ٨% من العينات بها بكتريا ممرضة اخرى و كانت *klebsiella* ، *candida* .

## ثانيا: نتائج العد البكتيرى:

## ١- العد البكتيرى لعينات النسيج بعد العدوى وقبل وبعد

## الغسيل:

## جدول ٤. نسبه وجود البكتريا الممرضة بعد عدوى النسيج

ببكتريا *Staphylococcus* قبل وبعد الغسيل

| نسبة وجود البكتريا                      | قبل الغسيل                | بعد الغسيل |
|---|---------------------------|------------|
| $1195 \times 10^5$ cfu/2cm <sup>2</sup> | $60$ cfu/2cm <sup>2</sup> |            |

بعد عدوى النسيج ببكتريا *Staphylococcus* وتحليلها معمليا عن طريق العد أظهرت النتائج ان وجود بكتريا *Staphylococcus* الممرضة بالعينة كانت  $1195 \times 10^5$  cfu/2cm<sup>2</sup> و تعتبر هذه النسبة كبيرة وممرضة

بعد هذه المرحلة تم عدوى عينة اخرى ببكتريا *Staphylococcus* ثم تم الغسيل بالطريقة التقليدية فى الغساله على درجه حراره ١٠٠ درجة مئوية و كانت نتيجة العد  $60$  cfu/2cm<sup>2</sup> وهذه النسبة بسيطة جدا ولا تعتبر ممرضة

## ٢- العد البكتيرى لعينة النسيج بعد المعاملة بمادة

## سليكات الكالسيوم قبل وبعد غسيل العينة

## جدول ٥. نسبة وجود البكتريا بالنسيج بعد المعالجه بسليكات الكالسيوم قبل وبعد الغسيل بعد المعالجه بسليكات الكالسيوم

| بعد المعامله                   | بعد المعامله           | نسبة وجود البكتريا |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| مباشرة                         | والغسيل                |                    |
| $\leq 10$ cfu/2cm <sup>2</sup> | $3.15 \times 10^4$ (4) |                    |

بعد معالجه العينة بمادة سليكات الكالسيوم بنسبة ٥٠ جرام/ لتر ماء تم عدوى النسيج المعالج ببكتريا *Staphylococcus* تم اجراء العد كانت النتيجة  $10$  cfu/2cm<sup>2</sup> و هى نسبه ضئيله جدا غير ممرضة اى ان استخدام سليكات الكالسيوم عملت على تثبيط نمو البكتريا.

وبعد هذه المرحلة تم معالجه عينة اخرى بنفس المادة ثم تم غسلها ثم تم عدوى ببكتريا *Staphylococcus* كانت النتيجة  $3.15 \times 10^4$  تعتبر نسبه ممرضة ولكن تعبير اقل

بنسبه كبيره عن عدم وجود متبقيات سليكات الكالسيوم بالنسيج.  
 سامية ابراهيم لطفى (١٩٩٧): موسوعة الملابس- كليه الزراعة- جامعة الاسكندرية.

Adriana C.O.,Rafael S., Siiva V. E., Piscoya D., Robert A. I., (2010): Bacterial Resistance and Mortality in an Intensive Care Unit, Rev Lati006Eo, Am. Enfermagem;18(6):1152-60, Original Article, www.eerp.usp.br/rlae

Coello R., Charlett A., Wilson J., Ward V., Pearson A.,(2005): Borriello P. Adverse impact of surgical site infections in English hospitals, J Hosp infect, 60: 93- 103. Decision Making." Journal of Consumer Affairs, 1 (1): 13-23.

Eric Jozsef. L,italiescandalis, e par (2007): "L, hospital de L, horreur" Liberation. January 15.

Yonit Wiener-Well, MD, aMargalitGaluty, RN, MSc,a,b Bernard Rudensky, PhD,cYechiel Schlesinger, MD, aDeniseAttias, BSc,c and Amos M. Yinnon, MDa( 2011): Nursing and physician attire as possible -source of nosocomial infections- Jerusalem, Israel- Copyright © 2011 by the Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Inc. Published by Elsevier Inc. All rights reserved. (Am J Infect Control 2011; 39: 555-9).

www.theglobeandmail.com.

www.who.int.com

www.microbiology.org

### التوصيات

- ١- استخدام سليكات الكالسيوم بعد كل غسله للبالطو الطبي.
- ٢- استخدام البالطو الطبي مره واحده فقط وعسي البالطو عند درجه حراره مناسبه.
- ٣- اجراء المزيد من البحوث والدراسات حول ايجاد مواد اخرى صديقه للبيئه تستخدم كوسيله بديله للمطهرات للحد من حدوث العدوى التى تنتقل عن طريق ملابس الاطباء.

### المراجع

- زينب احمد عبد العزيز، يحيى عبد المنعم، امل فوزى عبد المنعم (٢٠١٥): " تقييم ملابس غرف العمليات الجراحية" - مجلة الاسكندرية للتبادل العلمى- العدد ٨.

**ABSTRACT**

**The main objective of the research is to measure the effectiveness of the treatment of laboratory plaques used in the medical field by calcium silicate in improving the protection properties through the following procedures**

Azza I. Aly, Safia A. Saroukh, Doaa A. Komal, Nahla E. Abd- Ellftah

- 1- Study the physical, mechanical and chemical properties as well as the tissue structure of the platypus used in some medical specialties (surgery, teeth and children).
- 2- Studying the histological structure of the doctors' lattice (surgery, teeth and children).
- 3- Detection of the microbial load of used doctors before and after washing.
- 4 - treatment of medical pallets with calcium silicate.
- 5- Measuring the microbial load of calcium silicate treated before, after use and after washing.

**The most important results:**

1. The results of the analysis of the samples were 55% of the samples. There is no infection and bacterial bacteria. 45% of the samples have bacterial bacteria. 28% of the samples have Staphylococcus, 9% of the samples have Escherichiacoli and 8% of the samples have pathogenic bacteria Others were candida, klebsiella
2. After taking a swab of the infected doctors and analyzed by laboratory counting method, the results showed that the presence of staph bacteria in the sample was  $1195 * 10^5$  cfu /  $2\text{cm}^2$  and this ratio is large and pathogenic.
3. After washing the traditional method in the washing machine at a temperature of 100 degrees Celsius was the result 60 cfu /  $2\text{cm}^2$  and this ratio is very simple and not considered a nurse
4. Washing the sample with calcium silicate and the sample was infected with staph. The result was  $3.15 * 10^4$  in the sixth tissue,  $1 * 10^3$  in the chilled tissue, that the chilled tissue retained more silicate residues and the proportion of bacterial pathogen less than the sixth after washing the treated tissue.
5. After the analysis of the tissue we find that the treatment of calcium silicate does not have any significant effect on the apparent change in the characteristics of the fabric and this is a feature of the use of resistance to bacteria