
تأثير ظروف عملية المرسة على تحسين خواص أقمشة مكملات الملابس المصبوغة بالصبغات الطبيعية

إعداد

د/ رانيا محمد أحمد حمودة

أستاذ مساعد الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلى
كلية التربية النوعية - جامعة طنطا

د/ أسماء سامى عبد العاطى سويلم

مدرس الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلى
كلية التربية النوعية - جامعة طنطا

مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة
عدد (٣٣) - يناير ٢٠١٤

تأثير ظروف عملية المرسرة على تحسين خواص أقمشة مكملات الملابس المصبوغة بالصبغات الطبيعية

إعداد

د/رانيا محمد أحمد حمودة**

د/ أسماء سامى عبد العاطى سويلم*

الملخص:

تبرز الأهمية الكبرى لصناعة الغزل والنسيج والتريكو وكذلك صناعة التجهيز (متضمنا إزالة البوش، الغليان فى القلوى، التبييض، المرسرة (حسب نوعية الخامة والمنتج النهائى)، الصباغة، الطباعة، التجهيز النهائى) فى سد احتياجات صناعة الملابس الجاهزة، وتوسيعها وازدهارها وتمكينها من المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، وما يصاحب ذلك من قيمة مضافة عالية، كذلك يمكن عن طريق رفع كفاءة ومستوى صناعة التجهيز تصدير قدر كبير من الأقمشة المجهزة بقيمة مضافة كبيرة بدلا من تصديرها على شكل خام. ومن الضروري أن تتوافق المنسوجات مع التشريعات الخاصة باتباع أساليب الإنتاج الأنظف بيئيا للمحافظة على التواجد فى الأسواق وزيادة القدرة على المنافسة.

وتعتبر ظاهرة التزوين ظاهرة إنسانية انطبع بها الإنسان منذ القدم ومن الصعب تحديد تاريخ لهذه العلاقة التى تطورت بتتابع الأزمنة والمناطق المختلفة وأيضا بتأثير العوامل الحضارية المتغيرة، ولكن شيئا ما يظل ثابتا ومتصلا مهما اختلفت هذه العوامل ألا وهو رغبة الإنسان فى التزوين. ومكملات الملابس ذات قيمة اقتصادية هامة حيث يمكن عن طريق تغييرها استخدام زى واحد فى أكثر من مناسبة، كما أن المكملات هى اللمسة الأخيرة التى بدونها لا يكتمل المظهر الخارجى للفرد، وعلى ذلك فإن مكملات الملابس ظاهرة تستحق الدراسة والبحث.

لذلك اهتم البحث الحالى بدراسة تأثير ظروف عملية المرسرة على تحسين خواص أقمشة مكملات الملابس المصبوغة بالصبغات الطبيعية وذلك بهدف: التعرف على تأثير المثبتات المعدنية على الأقمشة المرسرة والمصبوغة بالصبغات الطبيعية، التوصل إلى أنسب (تركيز للصودا الكاوية، زمن لعملية الغمر فى الصودا الكاوية، درجة حرارة للصودا الكاوية) يحقق أعلى جودة للأقمشة تحت البحث، التعرف على الفرق بين العينات المرسرة والمصبوغة وكلا من العينات المرسرة بدون صباغة والعينات المصبوغة بدون مرسرة.

تم إجراء اختبارات: قوة الشد، نسبة الاستطالة، عمق اللون، اختبارات ثبات اللون (للغسيل، للاحتكاك (جاف، رطب)، للعرق (قلوى، حامضى)، للضوء) وبعدها تم استخدام الأسلوب

* مدرس الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلى كلية التربية النوعية - جامعة طنطا

** أستاذ مساعد الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلى كلية التربية النوعية - جامعة طنطا

الاحصائى المناسب وإجراء تقييم الجودة لنتائج هذه الاختبارات ، وكانت أهم النتائج التى توصل لها البحث :

- ١- العينات المرسرة والمصبوغة باستخدام مثبت الكروم Chrome حققت أعلى قيم للخواص المقاسة .
- ٢- العينات المصبوغة و المرسرة باستخدام تركيز صودا كاوية ٢٥٠ جم / لتر حققت أعلى قيم للخواص المقاسة .
- ٣- العينات المصبوغة و المرسرة باستخدام زمن غمر فى الصودا ٦٠ ثانية حققت أعلى قيم للخواص المقاسة .
- ٤- العينات المصبوغة و المرسرة عند درجة حرارة الغرفة حققت أعلى قيم فى الخواص الطبيعية والميكانيكية ، أما بالنسبة لخواص الثبات فحققت تلك العينات أعلى قيم ماعدا فى الثبات للاحتكاك (جاف) والثبات للضوء فكان التفوق للعينات المصبوغة و المرسرة عند درجة حرارة ٥٥ درجة مئوية وفى الثبات للعرق(قلوى) فكان غير دال وفى الثبات للعرق (حامضى) تساوت العينات المصبوغة و المرسرة عند كلا درجتى الحرارة فلم توجد فروق معنوية بينهما .

المقدمة :

تحتل الصناعة النسيجية - على المستوى العالمى - مكان الصدارة بين الصناعات الاستهلاكية ، ويقف القطن منها فى المقام الأول حيث يعادل ٤٠ ٪ تقريبا من استهلاك العالم من الألياف النسيجية . وتضم الصناعة النسيجية ثلاث مراحل أساسية تمر خلالها الألياف النسيجية ، وترتبط هذه المراحل ارتباطا وثيقا حيث تؤثر كل مرحلة على المرحلة اللاحقة لها حتى تصل الألياف فى شكل أقمشة ملابس إلى المستهلك ، وتمثل كل من هذه المراحل صناعة فى حد ذاتها وهذه الصناعات هى : صناعة الغزل والنسيج والتريكو - صناعة التجهيز (متضمنا إزالة البوش ، الغليان فى القلوى ، التبييض ، الصباغة ، الطباعة ، التجهيز النهائى) - صناعة الملابس الجاهزة .

وتبرز الأهمية الكبرى لصناعة الغزل والنسيج والتريكو وكذلك صناعة التجهيز فى سد احتياجات صناعة الملابس الجاهزة ، وتوسيعها وازدهارها وتمكينها من المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية ، وما يصاحب ذلك من قيمة مضافة عالية ، كذلك يمكن عن طريق رفع كفاءة ومستوى صناعة التجهيز تصدير قدر كبير من الأقمشة المجهزة بقيمة مضافة كبيرة بدلا من تصديرها على شكل خام .

وتتضمن المعالجات الأولية للمنسوجات المحتوية على السليلوز عملية التحرير ويتم إجراؤها بهدف الحصول على منتج عالى الجودة من حيث المظهرية واللمعانية وقابليته للصباغة والطباعة والتجهيز . وهذه العملية يتم إجراؤها حسب نوعية الخامة والمنتج النهائى وليست بصفة روتينية كما هو الحال فى باقى المعالجات الأولية .

وفى السنوات الأخيرة أدى القلق على البيئة إلى تزايد الاهتمام بالصبغات الطبيعية التى هى أكثر صداقة للبيئة من الصبغات الصناعية ، وبالرغم من المميزات التى قد توفرها الصبغات

الصناعية إلا أنها تسببت فى العديد من الآثار الضارة وظهرت مشكلة التلوث البيئى بالإضافة إلى تأثيرها السلبى على صحة الإنسان .

ولاشك أن مكملات الملابس لها أثر كبير على المظهر الملبسى ، هذا إلى جانب اعتبارها من العوامل الهامة التى توضح مدى التقدم الحضارى لى بلد من البلدان ، ومكملات الزينة ذات قيمة اقتصادية هامة فعن طريقها يمكن تحويل ملابس العام الماضى إلى ملابس حيوية وأنيقة كما أنه يمكن عن طريق تغييرها استخدام زى واحد فى أكثر من مناسبة .

لهذا تم اختيار موضوع البحث تحت عنوان : " تأثير ظروف عملية المرسة على تحسين خواص أقمشة مكملات الملابس المصبوغة بالصبغات الطبيعية " .

مشكلة البحث :

تظهر فى التساؤلات التالية :

- ١- هل تحسن عملية المرسة من خواص أقمشة مكملات الملابس المصبوغة بالصبغات الطبيعية ؟
- ٢- هل تؤثر المثبتات المعدنية على الخواص الطبيعية والميكانيكية وخواص ثبات اللون للأقمشة تحت البحث ؟
- ٣- ما أثر اختلاف تركيز الصودا الكاوية فى عملية المرسة على خواص الأقمشة تحت البحث ؟
- ٤- ما أثر اختلاف زمن الغمر فى الصودا الكاوية على خواص الأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية ؟
- ٥- ما دور درجة حرارة الصودا الكاوية فى تحسين خواص الأقمشة تحت البحث ؟
- ٦- ما الفرق بين العينات المرسة والمصبوغة والعيّنات المرسة بدون صباغة ؟
- ٧- هل يوجد اختلاف بين العينات المرسة والمصبوغة والعيّنات المصبوغة بدون مرسة ؟

أهمية البحث :

تظهر أهمية البحث فى الآتى :

- ١- تحديد ظروف عملية المرسة المناسبة لتحسين خواص الأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية .
- ٢- استخدام الصبغات الطبيعية الآمنة بيئيا فى صباغة الأقمشة .
- ٣- زيادة جودة أقمشة مكملات الملابس عن طريق مرستها قبل صباغتها .
- ٤- تغطية احتياجات مصانع الملابس الجاهزة من الأقمشة ذات المواصفات عالية الجودة .

أهداف البحث :

- ١- دراسة تأثير المثبتات المعدنية على الأقمشة المرسة والمصبوغة بالصبغات الطبيعية .
- ٢- التعرف على أكثر تركيز للصودا الكاوية فى عملية المرسة يحسن من خواص الأقمشة تحت البحث .
- ٣- التوصل إلى أكثر زمن لعملية الغمر فى الصودا الكاوية يحقق أعلى جودة للخواص المقاسة.

- ٤- التوصل إلى أكثر درجة حرارة للصودا الكاوية تحسن من خواص الأقمشة تحت البحث .
- ٥- التعرف على الفرق بين العينات المرسرة والمصبوغة والعينات المرسرة بدون صباغة .
- ٦- التعرف على الفرق بين العينات المرسرة والمصبوغة والعينات المصبوغة بدون مرسرة .

فروض البحث :

- ١- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع المثبت والخواص الطبيعية والميكانيكية وكفاءة الصباغة للقماش الممرسر المصبوغ .
- ٢- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تركيز الصودا الكاوية فى عملية المرسرة والخواص الطبيعية والميكانيكية وكفاءة الصباغة للقماش الممرسر المصبوغ .
- ٣- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين زمن الغمر فى الصودا الكاوية والخواص الطبيعية والميكانيكية وكفاءة الصباغة للقماش الممرسر المصبوغ .
- ٤- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة حرارة الصودا الكاوية والخواص الطبيعية والميكانيكية وكفاءة الصباغة للقماش الممرسر المصبوغ .

حدود البحث :

يقتصر البحث على الآتى :

- قماش قطن ١٠٠ %
- الصباغة بقشر البصل .
- مثبتات معدنية : الشبة ، الكروم ، القصدير .
- تركيزالصودا الكاوية: (١٥٠ ، ٢٠٠ ، ٢٥٠) جم / لتر .
- زمن الغمر فى الصودا الكاوية: (٢٠،٤٠،٦٠) ثانية .
- درجة حرارة الصودا الكاوية : درجة حرارة الغرفة، درجة حرارة ٥٥ درجة مئوية .
- أغطية الرأس (الإيشاربات) من مكملات الملابس .

منهج البحث :

المنهج التجريبي التحليلي .

عملية المرسرة (التحجير) :

تتم من خلال غمر القماش فى محلول صودا كاوية تحت شد (لتلافى الانكماش الناتج)، وذلك بهدف تحسين المظهرية من ملمس ولعان وثبات الأبعاد ، ولزيادة قابلية الخامة للصبغة والتجهيز ، إضافة إلى تحسين خواصها الميكانيكية ونشاطها الكيميائى (نشوة عبد الرءوف : ٢٠٠٣)، ويعتمد مدى التحسن فى هذه الخواص على طبيعة الخامة ،تركيز الصودا الكاوية،درجة حرارتها، وزمن تغلغلها فى تركيب الخامة البنائى وكذلك درجة الشد. (نبيل عبد الباسط : ٢٠٠٠) ،وتصلح عملية المرسرة للقطن الخالص والقطن المخلوط مع البولى استر ، والبولى استر المخلوط مع الرايون إلا أن أفضل النتائج تكون فى حالة القطن الخالص. (فوزى سعيد : ٢٠٠٤) ، وينقسم التحجير إلى :

- تحرير كامل : وذلك للحصول على درجة لعان عالية ، بزيادة تركيز الصودا الكاوية .
 - تحرير نصفي : حيث تركيز الصودا تقريبا نصف تركيز التحرير الكامل ، وتتبع لزيادة قابلية الخامة لامتناس الصبغة فقط دون النظر إلى درجة اللمعان .
- ورغم أن التحرير يأتي بعد التبييض ، إلا أنه يمكن إجراؤها على القماش الخام إذا كان خفيف قليل التحمل فتزيده قوة وتحمل ، وهناك طريقتين للقيام بعملية الشد أثناء التحرير :
- السماح للخامة بالإنكماش ثم الشد عند الغسيل .
 - الشد منذ بداية العملية (الغمر) أى لايسمح للخامة بالإنكماش ، وهذه أفضل للحصول على أعلى درجة لعان . (نشوه عبد الرؤوف : ٢٠٠٣) وهى ما تم استخدامه فى البحث .
- الاتجاهات الحديثة فى عملية المرسرة :** (نبيل عبد الباسط : ٢٠٠٠ ، على حبش : ٢٠٠٢)
- ١- إجراء المرسرة بعد عملية الغليان(غلية- مرسرة- تبييض) أو بعد عمليتي الغلية والتبييض فى مرحلة واحدة (غلية/تبييض - مرسرة) وذلك للحصول على خامة سليلوزية نظيفة ذات امتصاص عالى وزمن مرسرة أقل مقارنة بإجراء المرسرة على الخام الميوش .
 - ٢- زيادة تغلغل محلول الصودا الكاوية المركزة (عن طريق رفع درجة حرارتها) داخل التركيب البنائى للسليلوز وبالتالي يمكن ضمان سرعة وانتظام بلل الخامة ومن ثم زيادة كفاءة عملية المرسرة .
 - ٣- دمج عملية المرسرة والغليان فى القلوى فى مرحلة واحدة .
 - ٤- استخدام الأمونيا المسالة ، وبالرغم من أفضليتها من الناحية البيئية وعدم تأثيرها السلبى على المعالجات اللاحقة إلا أنها تحتاج إلى نظام مغلق ذو درجة تحكم عالية لتجنب أى تسرب لغاز الأمونيا .
 - ٥- استخدام ما يعرف بنظام الرغوة على القماش الجاف ، ولكنه لا يطبق عمليا .
 - ٦- استرجاع الصودا الكاوية وإعادة استخدامها .
- وتجرى عملية المرسرة عادة على المنسوجات أو الخيوط القطنية تحت نسب شد مختلفة وقد أظهرت الدراسات :
- أن خواص الخيوط الممرسرة ترتبط فى المقام الأول بنسب شد هذه الخيوط .
 - متانة الخيوط الممرسرة أعلى من الخيوط غير الممرسرة وكلما زادت نسبة الشد زادت متانة الخيوط الممرسرة.
 - القطن الممرسر يتسم بتركيب أكثر تجانسا يكفل توزيعا جيدا للقوى على طول الألياف .
- ❖ ويؤثر الشد الواقع على الخيوط أثناء عملية التحرير فى التركيب البللورى لسليلوز القطن مما يؤدي إلى عملية (إعادة بلورة) للمادة السليلوزية (على حبش : ٢٠٠٠) .

❖ تغيير المرسرة فى نسبة السليلوز المتبلور حيث تنخفض كثيرا عن تلك فى القطن غير الممرسر ، وتؤدى المرسرة إلى زيادة درجة استدارة المقطع العرضى للشعيرات ويعزى إلى هذا التأثير الزيادة فى درجة اللمعان للشعيرات المستمرة.(أحمد رفعت: ٢٠١١)

❖ كما أن تحرير(مرسرة) المواد القطنية تحدث تغييرات عميقة فى بنية وتركيبية الأقمشة القطنية ، ومعالجة الأقمشة القطنية بمحلول هيدروكسيد الصوديوم تحت شد مضبوط يغير من توجهات الجزيئات والبنية البلورية ودرجة التبلور، وتزيد هذه التغييرات من درجة الامتصاص وشد النسيج والامتدادية واللمعان والملمس والسدل. (Vasugi Raja : ٢٠٠٣ , Coimbatore , V Subramaniam)

صبغة المنسوجات :

هى عملية ربط ألياف الخام بمادة عضوية ملونة لها قدرة على الارتباط بها والثبات عليها لتكسب الخامة لونا مخالفا لونها الطبيعى (سحر عبد المجيد : ٢٠٠٨) ، والصبغة هى كل مادة ملونة يمكن أن تمتصها الخامة من محاليلها المائية أو من معلق هذه المادة فى الماء، وقد تكون المادة صابغة لبعض أنواع من الألياف دون الأخرى.

وتعزى الصباغة أو ظاهرة الجذب بين الخامة وجزيئات الصبغة إلى وجود مجموعات نشطة فى كل من مادة الألياف والجزيئات الصابغة ، وقد ثبت أن امتصاص الصبغات يحدث فقط على الأجزاء غير المتبلرة فى الألياف وعلى سطوح الجسيمات وأن الصبغات لا تتخلل الأجزاء المتبلرة . (لمياء إبراهيم : ٢٠٠٤)

ميكانيكية عملية الصباغة :

- ١- انتقال الصبغة من المحلول المائى إلى سطح النسيج .
- ٢- ادمصاص الصبغة بواسطة السطح الخارجى للنسيج.
- ٣- تخلل أو نفاذ الصبغة من سطح الألياف إلى الداخل فى اتجاه المركز .
- ٤- اتحاد الصبغة بالألياف . (أحمد توفيق : ٢٠٠٠)

تقسيم الصبغات الطبيعية تبعا لأصل المنشأ :

- ١- ذات أصل نباتى .
- ٢- ذات أصل حيوانى .
- ٣- ذات أصل معدنى .

❖ وتعتبر الصبغات ذات الأصل النباتى من أكثر الصبغات التى تم الإبداغ فى ألوانها الكثيرة وترجع أهميتها إلى أن نسبة السمية بها منخفضة جدا وتعطى ألوانا ساطعة ولا معة . (هيام دمرداش، ممدوح بهجت ، رشدى على : ٢٠٠٧)

مزايا الصبغات الطبيعية :

- ١- يتم الحصول عليها من مصادر متجددة .
- ٢- أمانة أثناء تحضيرها بل وتعمل أحيانا على حماية الصحة .
- ٣- لا ينتج أثناء تحضيرها تفاعلات كيميائية وإن وجدت تكون معتدلة وبسيطة .

- ٤- صديقة للبيئة .
- ٥- لا تمثل أى خلل بالنسبة للتوازن البيئي .
- ٦- إمكانية أن يكون المنتج النسجي مصنوع من منتجات طبيعية كليا .
- ٧- ليس لها تأثيرات سامة وإن وجدت فهي منخفضة جدا .
- ٨- لها خاصية الانحلال الطبيعية والانسجام مع البيئة . (Alessandra: 1998, Jani, M.L.C.:1999)
- ٩- لها مظهر مميز وتعطى تأثيرات كثيرة لألوان نادرة.
- ١٠- البترول هو الأساس فى صناعة الصبغات الكيماوية ومصيره إلى النفاذ ولذلك وجب علينا الاتجاه إلى الصبغات الطبيعية . (داليا فاروق : ٢٠١٠)

عيوب الصبغات الطبيعية :

- ١- قلة المعلومات التكنولوجية الخاصة باستخلاصها .
- ٢- تكلفتها عالية وظلالها اللونية محدودة .
- ٣- أنواع قليلة منها تعطى درجات ثبات ممتازة للضوء والغسيل . (رحاب طه : ٢٠٠٦)
- ٤- بعض المثبتات التى تستخدم مع تلك الصبغات ضارة ببعض الأنسجة .

وللحفاظ على التوازن البيئى ينبغى :

- استخدام المواد المنتجة للصبغات والتي تعد ذات قيمة تجارية قليلة .
- تجنب استخدام المواد الخام ذات القيمة الطبية .
- تجنب استخدام الجذور لأن تحطيم الجذور هو تحطيم للنبات .
- التفكير فى الصبغات الصناعية التى لها تركيب كيميائى مماثل للصبغات الطبيعية مثل صبغة Indigo . (رانيا حمودة : ٢٠٠٣)

الاتجاهات الحديثة فى الصباغة بالصبغات الطبيعية :

*المعالجة بالبلازما وتأثيرها على الصباغة بالصبغات الطبيعية :

تعمل على تحويل بعض الخواص لسطح الخامة مما يؤدي لتحسين بعض خواصها مثل التطرية- الصباغة- درجة لعان الصبغة وخواص الثبات ومقاومة الانكماش ، وهذه الطريقة آمنة بيئيا . (منى مصطفى : ٢٠٠٤)

*استخدام تكتيك (SFD) Supercritical Fluid Carbon Dioxide :

هذا التكتيك محبب للبيئة ويعطى خواص ثبات جيدة للضوء والغسيل وشدة لون داكنة ويكون زمن الصباغة فيها قصير وتسمح بفصل الصبغة بسهولة واسترجاع كمية الصبغة غير المستخدمة واستخدامها مرة أخرى .

*استخدام حمام الصباغة أكثر من مرة في عملية الصباغة :

يستخدم بنجاح في صباغة الصوف ، ويعطى لنا تدرج واضح من الألوان المختلفة . (رحاب طه : ٢٠٠٦)

*صباغة القطن بالصبغات الطبيعية (كركم) مع المعالجة بالإنزيمات (إنزيم السيلوز) :

أدى لزيادة امتصاص الصبغة الطبيعية وثباتها لكل الصفات التي تم قياسها قياسا بالعينات غير المعالجة بالإنزيم . (إيريني سمير : ٢٠٠٨)

*وجد أن استخدام الحناء لصباغة القطن :

أثر على صفاته الميكانيكية للأفضل مقارنة بصبغة الريمازول الأزرق حيث أعطى القطن أعلى مقاومة لضوء الشمس وزاوية تجعد كبيرة وانكماش عالي مقارنة بتلك الصبغة. (Sanad, Suzan H., A.A.Ramadam:2004)

*استخدام أشعة الألتراسونيك في بحوث صباغة الألياف السيلوزية :

حيث وجد أن هذه الأشعة تسرع عملية الصباغة ، وتسمح باستخدام تركيزات وأملاح في حمام الصباغة أقل وكذا باستخدام درجات حرارة ووقت أقل بالمقارنة باستخدام الطرق العادية . (على حبيش : ٢٠٠٢)

المثبتات :

تحتاج معظم الصبغات الطبيعية إلى مواد كيميائية في صورة أملاح معدنية وذلك لإيجاد قوة جذب بين كل من النسيج والصبغة وبالتالي تحسين ثبات الألوان ، وهذه المواد تعرف بالمثبتات .

أنواع المثبتات :

- ١- أملاح معدنية أو مثبتات معدنية .
- ٢- التانين وحامض التانيك .
- ٣- مثبتات زيتية

المثبتات المعدنية المستخدمة في البحث :

١- الشبة :

هي مركب مزدوج من كبريتات الألومنيوم والبولتاسيوم ، وتوجد في صورة بلورات كريستالية بيضاء وهي شائعة وأمنة في الاستخدام ، وهي مثبت سهل الاستخدام ولكن استخدام كمية كبيرة منه يمكن أن تجعل ملمس الخامة سيئا وتفقد بعضا من مرونته .

٢- الكروم :

يطلق عليه ديكرومات البولتاسيوم أو بيكرومات البولتاسيوم ، ويوجد على هيئة بلورات برتقالية ، وتكون حساسة جدا للضوء لذلك تراعى الاحتياطات اللازمة لحفظ النسيج بعيدا عن الضوء أثناء عمليتي التثبيت والصباغة كما يحفظ الكروم في الظلام في برطمانات مظلمة . ويعد

الكروم مثبتا هاما جدا وكذلك مرضى ومحجب فى الاستخدام كمثبت حيث يعطى ألوانا دافئة وغنية . ويستخدم الكروم على نطاق واسع تجاريا .

٣- القصدير :

يوجد على هيئة بلورات بيضاء ويجب الاحتفاظ بها فى مكان جاف ، ويستخدم بصفة أساسية لإضفاء اللمعان والبريق على الألوان وخاصة الألوان الحمراء والبرتقالية والصفراء، ويجب أن يستخدم بعناية وحرص وأن يتم وزنه بدقة تامة حيث أن الإفراط فى استخدامه يمكن أن يتلف الخامة ويجعلها خشنة الملمس هششة وسريعة التلف.

طرق التثبيت :

- ١- قبل عملية الصباغة .
- ٢- أثناء عملية الصباغة .
- ٣- بعد عملية الصباغة . (رانيا حمودة : ٢٠٠٣)

مكملات الملابس :

المكمل لغويا : هو ما لا يحتاج بعد تكوينه إضافة (رشدى على ،حنان حسنى ،رشا محمد : ٢٠٠٩) ، وتعرف المكملات بأنها أشياء أو قطع أو أدوات تصاحب أشياء رئيسية وتعمل على زيادة تأثيرها وإن كانت هى فى حد ذاتها ثانوية وليست أساسية . (عتاب عياد : ٢٠٠٧)، ويمكن صياغة تعريف المكملات الملابسية كالاتى :

هى أشياء أو قطع أو أدوات تصاحب الملابس تعمل على زيادة تأثيرها مما يؤدي إلى كمال وجمال الملابس من الناحيتين الجمالية والوظيفية . حيث أن جانب كبير من المكملات الملابسية الرئيسية فى أدوارها وليست ثانوية طالما أن استخدامها له علاقة وطيدة بوظيفة الملابس وليست فقط لتجميلها وإعطائها أكثر من شكل . (هند محمد : ٢٠٠٨)

أهمية مكملات الملابس :

- ١- تضيف لمظهر الشخص بريقا وجاذبية .
- ٢- تعطى اللمسة النهائية التى تجعل الشخص متفردا متكامل المظهر .
- ٣- تجذب الانتباه إلى المظهر الأنيق من خلال توافق الخطوط والألوان والملامس .
- ٤- يمكنها تحويل الملابس البسيطة إلى ملابس جذابة أنيقة .
- ٥- تزويد دولا ب الملابس ثراء وبشكل اقتصادى سهل حيث تجعل الفرد يبدو كما لو كان يمتلك العديد من الملابس بفضل التبديل والتغيير فى أنواع المكملات .
- ٦- المكملات باستطاعتها إبعاد التأثير النفسى الناتج عن عدم القدرة على شراء ما بالأسواق من منتجات ملابسية

وتظهر أهمية المكملات فى تخفيف هذا التأثير النفسى من خلال تغيير الزى وتجديد

مظهره . (أمانى السيد : ٢٠٠٩)

أنواع مكملات الملابس :

١- مكملات ثابتة أو متصلة (الكلف) :

هى كل ما يضاف للزى أثناء تنفيذه أو بعد الانتهاء منه بحيث يكون ثابتا على الزى مثل : الأزرار، الشرائط الزخرفية، الدانتيل ، القطع المضافة (الأبليك)، البييه، التطريز، الجيوب ، العراوى.

٢- مكملات ملابس غير ثابتة أو منفصلة (الاكسسوار) :

يمثل الاكسسوار جزءا هاما من الملابس إذ أنه يعطى شكلا جديدا وفريدا ومميذا للزى ،وتشمل : حقائب اليد، الأحذية، الجوارب، الأحزمة، أغطية الرأس، القفازات، الصديرى،الورود الصناعية، الحلى.(منار محمد:٢٠٠٩)

أغطية الرأس :

وتشمل القبعات والبونيهات والإيشاريات ، وتعتبر الإيشاريات من أكثر المكملات المؤثرة والتي يمكن استخدامها بأساليب عديدة وهى من أسهل الطرق لإضافة لمسة جمالية متميزة للملابس وتضفى عليها إحياء بالتجديد والتنوع.

وينبغى مراعاة أن الإيشارب يربط بين الألوان المتباينة فى الملابس ومكملاتها وله القدرة على تغيير شكل الزى، وإبراز جمال المظهر الملبسى للفرد لذلك يجب مراعاة التناسب الشديد بين خامه ولون الإيشارب مع خامه ولون الملبس والمكملات الأخرى لتكوين مظهر ملبسى مترابط وجميل. (سحر أحمد : ٢٠١١)

ولأغطية الرأس أهمية كبرى حيث أن الضرر الناتج من استخدام الألياف الصناعية فى تغطية الرأس والذي يتمثل فى سقوط الشعر والذي ينتج من زيادة الكهرباء الإستاتيكية وتوليد الشحنات الكهربائية نتيجة لإلتصاق هذه الألياف بفرقة الرأس. (إيريني سمير : ٢٠٠٨).

التجارب العملية والاختبارات العملية :

أولا : نوع القماش المستخدم.:

- قماش قطن ١٠٠٪
- نمرة خيط السداء ١/٢٤
- نمرة خيط اللحمه ١/١٢
- التركيب النسجى سادة ١/١
- عدد قتل البوصه للقماش الخام : ٧١ فتلة
- عدد حدفات البوصه : ٤٢ حدفة

ثانيا : متغيرات البحث :

- ١- نوع المثبت : الشبة Alum، الكروم Chrome، القصدير Tin
- ٢- تركيز الصودا الكاوية : ١٥٠ جم/ لتر ، ٢٠٠ جم/ لتر ، ٢٥٠ جم/ لتر
- ٣- زمن الغمر فى الصودا الكاوية : ٢٠ ثانية ، ٤٠ ثانية ، ٦٠ ثانية

٤- درجة حرارة الصودا الكاوية : درجة حرارة الغرفة ، درجة حرارة ٥٥ درجة مئوية

ثالثاً : عملية المرسة (التعرير) :

- ١- تم تحضير محلول الصودا الكاوية بثلاث تركيزات (١٥٠ ، ٢٠٠ ، ٢٥٠) جم / لتر ، عند درجة حرارة الغرفة .
- ٢- تم تثبيت عينة القماش مقاس ٤٠ × ٤٠ تحت الشد من جميع الاتجاهات على يرواز خشب . حيث تعتبر عملية الشد هامة لضمان انتظام الألياف فى خطوط مستقيمة .
- ٣- تم صب محلول الصودا الكاوية على عينات القماش وتم الغمر لمدة ١ دقيقة (٦٠ ثانية) .
- ٤- غسلت العينات بماء جارى ثم ماء ساخن ثم ماء جارى مرة أخرى .
- ٥- تمت معادلة العينات باستخدام حمض الخليك ٤ جم / لتر لمدة ١٠ دقائق .
- ٦- تم إزالة الشد و غسلت العينات باستخدام الماء الجارى .
- ٧- تركت العينات لتجف .

رابعاً : نوع الصبغة الطبيعية :

❖ الصبغة المستخلصة من قشر البصل (Allium cepa) Onion skins وتم استخدام هذه الصبغة حرصاً على عدم استخدام أى صبغات نباتية قد تكون لها استخدامات أخرى فى مجالات غذائية وذلك باعتبار أن قشر البصل من المخلفات النباتية .
❖ تركيز الصبغة : تم استخدام الصبغة بتركيز ٤ جم / ١٠٠ مل ماء

خامساً : المثبتات المستخدمة :

تم استخدام ثلاث أنواع من المثبتات المعدنية وهى :

١- الشبة Alum (KAL(SO4)2. 12H2O) :

وذلك بتركيز ٠.٦٢ جم / ١٠٠ مل ماء طبقاً لمجموعة من الدراسات السابقة وهى : Ann
1992: (Anshu Agarwal, Alka Garg: 1992, Milner: 1992, رانيا حمودة: ٢٠٠٣ ، ايرينى سمير:
٢٠٠٨)

٢- الكروم Chrome (K2 Cr2 o7) :

وذلك بتركيز ٠.٢ جم / ١٠٠ مل ماء طبقاً لما جاء فى الدراسات (Anshu Agarwal
1992: Alka Garg, رانيا حمودة: ٢٠٠٣)

٣- القصدير Tin (Sncl2 . 2H2o):

وذلك بتركيز ٠.٢ جم / ١٠٠ مل ماء طبقاً لما ورد فى الدراسات (Anshu Agarwal
1992: Alka Garg, رانيا حمودة: ٢٠٠٣)

سادساً : المذيب المستخدم :

تم استخدام الماء كمذيب فى عمليتى استخلاص الصبغة ، الصباغة .

سابعاً : إجراءات الصباغة :

١- أعضاء النبات المستخدم :

البصل وتم استخلاص الصبغة من قشر البصل .

٢- تجهيز النباتات :

- ١- تم تحضير قشور النبات الجافة التي سيستخلص منها الصبغة .
- ٢- تم تنقية القشور حيث تم التخلص من القشور غير السليمة .
- ٣- تم طحن القشور بقدر الإمكان حتى تتحول إلى قطع صغيرة للغاية .
- ٤- تم الاحتفاظ بها أوعية جافة ومغلقة لحين الاستخدام .

٣- إجراءات استخلاص الصبغة :

- ١- تم تحضير كمية الماء المطلوبة تبعاً لوزن الخامة المراد صباغتها وذلك بنسبة (١ جم من الخامة : ٤٠ مل من الماء) (1 : 40 L.R) وذلك للحصول على عمل مرضى ، حيث أن الإسراف في كمية الماء يعد تبذيراً في حين أن المقدار غير الكافي من الماء قد يؤدي إلى تغلغل غير منتظم وغير متجانس .
- ٢- تم تحضير الوزن المطلوب من الصبغة الجافة السابق طحنها .
- ٣- توضع الصبغة الجافة في أوعية زجاجية ويضاف إليها كمية الماء السابق تحضيرها بالتدريج مع التقليب المستمر لضمان امتزاجهما .
- ٤- تغطى الأوعية الزجاجية باستخدام غطاء محكم أو باستخدام ورق الألومنيوم حتى لا تتبخر أية كمية من الماء .
- ٥- ترفع درجة حرارة المحلول بالتدريج حتى تصل درجة حرارته إلى ١٠٠ درجة مئوية ثم يترك المحلول عند هذه الدرجة لمدة (١) ساعة لإستخلاص الكمية المناسبة من الصبغة .
- ٦- بعد انتهاء زمن الإستخلاص تم نقل الأوعية الزجاجية بعيداً عن اللهب وتترك لتبرد .
- ٧- تم ترشيح محلول الصباغة باستخدام قمع ترشيح وقماش من مادة البولي استر حيث تم استبعاد مخلفات مادة الصباغة .
- ٨- يعاد معايرة المحلول مرة أخرى وفي حالة إذا قل منسوب المحلول يتم ارجاعه إلى نفس المنسوب الأصلي بإضافة الماء .
- ٩- يعاد ترشيح محلول الصباغة مرة أخرى للتخلص من أية شوائب موجودة وفي هذه الحالة يصبح المحلول جاهزاً للاستخدام .

٤- طريقة الصباغة :

- ١- تم وزن وتحضير العينات التي سيتم صباغتها حيث تزن العينة (٩ جم) .
- ٢- تم تحضير حمام الصباغة الذى يحتوى على محلول الصبغة حسب الكمية المطلوبة بنسبة ١ جم من الخامة : ٤٠ مل ماء ، وبالتالي يحتوى حمام الصباغة للعينة الواحدة على (٣٦٠ مل) من محلول الصباغة لكل عينة تزن (٩ جم) .
- ٣- تمت عملية الصباغة باستخدام جهاز (Launder-Ometer Standard Instrument) .

- ٤- يحتوى الجهاز على عدد خمس حوامل يثبت بها عدد من الأوعية محكمة الغلق حيث يوضع محلول الصبغة والعينات فى هذه الأوعية وتثبت بالجهاز .
- ٥- تم ضبط درجة الحرارة عند الدرجة المطلوبة (٩٠ درجة مئوية) وكذلك تحديد وضبط الزمن الذى ستستغرقه عملية الصباغة (١ ساعة) .
- ٦- يقوم الجهاز بتقليب الأوعية المحتوية على محلول الصبغة والعينات بصورة مستمرة .
- ٧- بعد انتهاء الزمن المحدد يقوم الجهاز بتبريد الأوعية تدريجيا .
- ٨- بعد ذلك يصبح من الممكن نقل تلك الأوعية من الجهاز وفتحها .
- ٩- تم نقل العينات من الأوعية ثم شطفت جيدا بالماء الجارى ثم باستخدام الصابون ثم بالماء الجارى مرة أخرى وتركت لتجف فى الهواء الطلق .

ثامنا : طريقة التثبيت :

أستخدم فى هذا البحث طريقة التثبيت أثناء عملية الصباغة ، فبعد مرور نصف زمن الصباغة (نصف ساعة) تم إضافة المثبت إلى محلول الصباغة ثم استكملت عملية الصباغة لمدة نصف ساعة أخرى .

الطريقة :

- ١- تم وزن المثبت المستخدم بدقة .
- ٢- يذاب المثبت فى قليل من محلول الصبغة وذلك بعد مرور نصف زمن الصباغة .
- ٣- يضاف المثبت المذاب إلى حمام الصبغة ويقرب جيدا .
- ٤- تستكمل عملية الصباغة باستخدام المثبت لمدة نصف ساعة .
- ٥- يقوم الجهاز المستخدم فى الصباغة (Launder – Ometer) بتقليب العينات بالمحلول بصورة مستمرة .
- ٦- بعد انتهاء الزمن يقوم الجهاز بتبريد الأوعية المحتوية على العينات تدريجيا .
- ٧- بعد ذلك ترفع الأوعية من الجهاز وتنقل منها العينات .
- ٨- تشطف العينات جيدا وتترك لتجف فى الهواء بعيدا عن الشمس وذلك فى حالة التثبيت باستخدام الكروم .

تاسعا : مراحل العمل :

المرحلة الأولى : دراسة تأثير نوع المثبت على الخواص الطبيعية والميكانيكية وكفاءة الصباغة للقماش المرسّر المصبوغ .

وفيهما تم استخدام ثلاث مثبتات معدنية (الشبة Alum ، الكروم Chrome ، القصدير Tin) ، مع ثبات تركيز الصودا الكاوية عند ٢٥٠ جم/ لتر ، زمن الغمر عند ٦٠ ثانية ، درجة الحرارة عند درجة حرارة الغرفة .

المرحلة الثانية : دراسة تأثير تركيز الصودا الكاوية فى عملية المرسة على الخواص الطبيعية والميكانيكية وكفاءة الصباغة للقماش المرسر المصبوغ .

بعد تحديد أنسب مثبت نغير فى تركيز الصودا الكاوية فتم استخدام مثبت الكروم Chrome ، ثلاث تراكيز للصودا الكاوية (١٥٠ جم / لتر، ٢٠٠ جم / لتر، ٢٥٠ جم / لتر) بزمن غمر ٦٠ ثانية ، درجة حرارة عند درجة حرارة الغرفة .

المرحلة الثالثة : دراسة تأثير زمن الغمر فى الصودا الكاوية على الخواص الطبيعية والميكانيكية وكفاءة الصباغة للقماش المرسر المصبوغ .

بعد تحديد أنسب مثبت ، أنسب تركيز للصودا الكاوية ندرس تأثير زمن الغمر فى الصودا الكاوية وبالتالي نثبت المثبت عند الكروم Chrome ، تركيز الصودا الكاوية عند ٢٥٠ جم / لتر، درجة حرارة الصودا عند درجة حرارة الغرفة .ونغير فى زمن الغمر فتم استخدام ثلاث أزمنة (٢٠ ثانية ، ٤٠ ثانية ، ٦٠ ثانية) .

المرحلة الرابعة : دراسة تأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على الخواص الطبيعية والميكانيكية وكفاءة الصباغة للقماش المرسر المصبوغ .

بعد تحديد أنسب (مثبت، تركيز للصودا الكاوية ، زمن الغمر فى الصودا الكاوية) تم استخدام مثبت الكروم Chrome ، تركيز للصودا الكاوية عند ٢٥٠ جم / لتر، زمن غمر فى الصودا الكاوية عند ٦٠ ثانية ، وتم تغيير درجة حرارة الصودا الكاوية فتم استخدام درجتان للحرارة (درجة حرارة الغرفة، درجة حرارة ٥٥ درجة مئوية) .

وطبقا لنتائج الإختبارات التى تم إجراؤها ولتقييم الجودة الكلية لكل مرحلة تم تحديد أنسب متغير لكل مرحلة (نوع مثبت أو تركيز صودا كاوية أو زمن غمر فى الصودا الكاوية أو درجة حرارة الصودا الكاوية) يحقق أعلى قيم للاختبارات فى حالة صباغة قطن ممرسر بصبغة مستخلصة من قشر البصل .

عاشرا: الاختبارات العملية :

أجريت هذه الاختبارات على العينات تحت البحث فى الظروف القياسية (٦٥ ± ٢ % ، درجة حرارة ٢٠ ± ٢ م) ، وذلك بمعامل الفحص و الجودة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى .

١- اختبار قوة الشد القاطع للقماش (كجم) .

٢- اختبار نسبة الاستطالة القاطعة للقماش (%) .

وقد تم إجراء اختبارات قوة الشد ونسبة الاستطالة طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٩٦٢ / ٢٣٥ باستخدام جهاز Testing Instrument, Hans Haer AG-CH, Zurich -الذى يعمل بطريقة المعدل الثابت للسرعة .

- ٣- اختبار قياس عمق اللون K/S :
تم استخدام جهاز Spectro Photometer, Data Colour International Model SF 600+ وذلك طبقا للمواصفة القياسية المصرية ٢٨٦٤ / ١٩٩٥ .
- ٤- اختبار ثبات اللون للغسيل :
تم استخدام جهاز Launder-Ometer Standar Instrument طبقا للمواصفة القياسية AATCC Test Method 61-1975 وتم تقييم العينات بالمقياس الرمادي Grey Scale .
- ٥- اختبار ثبات اللون للاحتكاك (جاف - رطب) :
تم استخدام جهاز Crok-Meter طبقا للمواصفة القياسية AATCC Test Method 1977-8 وتم تقييم مدى التغير في لون العينات باستخدام المقياس الرمادي Grey Scale .
- ٦- اختبار ثبات اللون للعرق (حامضى - قلوى) :
تم استخدام جهاز AATCC Perspiration Tester طبقا للمواصفة القياسية AATCC Test Method 15-1973 وتم تقييم العينات باستخدام المقياس الرمادي Grey Scale .
- ٧- اختبار ثبات اللون للضوء :
تم استخدام جهاز AATCC Light Tester طبقا للمواصفة القياسية AATCC Test Method 16 A-1971 وتم تقييم العينات بالمقياس الأزرق Blue Scale .
- أحد عشر : بعد الحصول على نتائج هذه الاختبارات تم تطبيق الأسلوب الإحصائى المناسب، كما تم إجراء تقييم الجودة بعد كل مرحلة من مراحل العمل للوصول إلى أنسب ظروف لعملية المرسة وأفضل مثبت لتحسين خواص أقمشة مكملات الملابس المصبوغة بالصبغات الطبيعية . وتم استخدام أشكال Radar Chart لتوضيح المقارنات بين المتغيرات محل الدراسة . ولتقييم الجودة والمقارنة بين الخواص المختلفة تم تحويل نتائج القياسات والاختبارات العملية إلى قيم مقارنة (بدون وحدات) وتتراوح تلك القيم بين (صفر- ١٠٠) حيث أن القيمة المقارنة الأكبر تكون الأفضل مع جميع الخواص المختلفة .

النتائج والمناقشة :

الفرض الأول :

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع المثبت والخواص الطبيعية والميكانيكية وكفاءة الصباغة للقماش المرسر المصبوغ .

**تأثير نوع المثبت على الخواص الطبيعية والميكانيكية للقمماش الممرسر المصبوغ :

جدول (١) تحليل التباين لتأثير نوع المثبت على الخواص الطبيعية والميكانيكية للقمماش الممرسر المصبوغ

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	
عمق اللون K/S					
0.01 دال	40.579	5	27.326	136.630	بين المجموعات
		12	0.673	8.081	داخل المجموعات
		17		144.711	المجموع
قوة الشد (كجم) سداء					
0.01 دال	32.131	5	371.289	1856.444	بين المجموعات
		12	11.556	138.667	داخل المجموعات
		17		1995.111	المجموع
لحمة					
0.01 دال	28.722	5	110.100	550.500	بين المجموعات
		12	3.833	46.000	داخل المجموعات
		17		596.500	المجموع
نسبة الاستطالة (%) سداء					
0.01 دال	7.499	5	76.653	383.265	بين المجموعات
		12	10.222	122.667	داخل المجموعات
		17		505.932	المجموع
لحمة					
0.01 دال	5.525	5	81.116	405.579	بين المجموعات
		12	14.681	176.167	داخل المجموعات
		17		581.746	المجموع

يتضح من جدول (١) أن جميع قيم (ف) كانت دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (0.01) ، مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع المثبت المستخدم والخواص الطبيعية والميكانيكية للقمماش الممرسر المصبوغ، ولعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

١- عمق اللون K/S :

جدول (٢) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير نوع المثبت على عمق اللون

مصبوغ وممرس			مصبوغ بدون مرسة			عمق اللون K/S
Tin	Chrome	Alum	Tin	Chrome	Alum	
م = 12.730	م = 13.850	م = 8.830	م = 9.140	م = 6.900	م = 6.500	
						Alum
					-0.400	Chrome
				**2.240	**2.640	Tin
			-0.310	**1.930	**2.330	Alum
		**5.020	**4.710	**6.950	**7.350	Chrome
	*1.120	**3.900	**3.590	**5.830	**6.230	Tin

حيث أن :

م متوسط النتائج ** معنوى عند مستوى (٠,٠١) * معنوى عند مستوى (٠,٠٥) - غير معنوى

يتضح من جدول (٢) أن:

العينات الممرسة والمصبوغة باستخدام مثبت Chrome أعطت أعلى عمق للون ، بينما أعطت كلا من العينات غير الممرسة والمصبوغة سواء باستخدام مثبت Chrome أو مثبت Alum أقل عمق للون حيث لا توجد فروق معنوية بينهما .

٢- قوة الشد (كجم) :

أولا : قوة الشد فى اتجاه السداء :

جدول (٣) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير نوع المثبت على قوة الشد فى اتجاه السداء

مصبوغ وممرس			مصبوغ بدون مرسة			سداء
Tin	Chrome	Alum	Tin	Chrome	Alum	
م = 71.000	م = 78.000	م = 73.000	م = 53.000	م = 58.000	م = 56.000	
						Alum
					*2.000	Chrome
				**5.000	**3.000	Tin
			**20.000	**15.000	**17.000	Alum
		**5.000	**25.000	**20.000	**22.000	Chrome
	**7.000	*2.000	**18.000	**13.000	**15.000	Tin

يتضح من جدول (٣) أن:

تأثير ظروف عملية المرسة على تحسين خواص اقمشة مكمات الملابس المصبوغة بالصبغات الطبيعية

العينات المرسة والمصبوغة باستخدام مثبت Chrome أعطت أعلى قوة شد في اتجاه السداء ، بينما أعطت العينات غير المرسة والمصبوغة باستخدام مثبت Tin أقل قوة شد في اتجاه السداء .

ثانيا : قوة الشد في اتجاه اللحمة :

جدول (٤) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير نوع المثبت على قوة الشد في اتجاه اللحمة

مصبوغ ومرسر			مصبوغ بدون مرسة			لحمة
Tin	Chrome	Alum	Tin	Chrome	Alum	
م = 60.000	م = 66.000	م = 62.000	م = 52.000	م = 54.000	م = 51.000	
						Alum
					**3.000	Chrome
				*2.000	*1.000	Tin
			**10.000	**8.000	**11.000	Alum
		**4.000	**14.000	**12.000	**15.000	Chrome
	**6.000	*2.000	**8.000	**6.000	**9.000	Tin

يتضح من جدول (٤) أن:

العينات المرسة والمصبوغة باستخدام مثبت Chrome أعطت أعلى قوة شد في اتجاه اللحمة ، بينما أعطت العينات غير المرسة والمصبوغة باستخدام مثبت Alum أقل قوة شد في اتجاه اللحمة .

٣- نسبة الاستطالة (%):

أولا : نسبة الاستطالة في اتجاه السداء :

جدول (٥) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير نوع المثبت على نسبة الاستطالة في اتجاه السداء

مصبوغ ومرسر			مصبوغ بدون مرسة			سداء
Tin	Chrome	Alum	Tin	Chrome	Alum	
م = 17.500	م = 17.490	م = 16.000	م = 14.960	م = 16.500	م = 15.000	
						Alum
					**1.500	Chrome
				**1.540	-0.040	Tin
			*1.040	*0.500	*1.000	Alum
		**1.490	**2.530	*0.990	**2.490	Chrome
	-0.010	**1.500	**2.540	*1.000	**2.500	Tin

يتضح من جدول (٥) أن :

العينات الممرسة والمصبوغة سواء باستخدام مثبت Tin أو مثبت Chrome أعطت أعلى نسبة استتالة في اتجاه السداء حيث لا توجد فروق معنوية بينهما، بينما أعطت كلا من العينات غير الممرسة والمصبوغة سواء باستخدام مثبت Alum أو مثبت Tin أقل نسبة استتالة في اتجاه السداء حيث لا توجد فروق معنوية بينهما .

ثانيا: نسبة الاستتالة في اتجاه اللحمة :

جدول (٦) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير نوع المثبت على نسبة الاستتالة في اتجاه اللحمة

مصبوغ وممرس			مصبوغ بدون مرسة			لحمة
Tin	Chrome	Alum	Tin	Chrome	Alum	
م = 17.490	م = 19.000	م = 18.000	م = 17.000	م = 17.480	م = 17.500	
						Alum
					-0.020	Chrome
				*0.480	*0.500	Tin
			*1.000	*0.520	*0.500	Alum
		*1.000	**2.000	**1.520	**1.500	Chrome
	**1.510	*0.510	*0.490	-0.010	-0.010	Tin

يتضح من جدول (٦) أن:

العينات الممرسة والمصبوغة باستخدام مثبت Chrome أعطت أعلى نسبة استتالة في اتجاه اللحمة ، بينما أعطت العينات غير الممرسة والمصبوغة باستخدام مثبت Tin أقل نسبة استتالة في اتجاه اللحمة .

من الجداول (٢:٦) نجد أنه بالمجمل وبمقارنة العينات المصبوغة والممرسة بالعينات المصبوغة بدون مرسة يلاحظ تفوق العينات المصبوغة والممرسة في الخواص الطبيعية والميكانيكية مما يدل على أهمية عملية المرسة في تحسين تلك الخواص .

**تأثير نوع المثبت على خواص ثبات اللون للقماش المرسر المصبوغ :

جدول (٧) تحليل التباين لتأثير نوع المثبت على خواص الثبات للقماش المرسر المصبوغ

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	
الثبات للفسيل					
0.01 دال	8.365	5	5.593	27.966	بين المجموعات
		12	0.669	8.023	داخل المجموعات
		17		35.989	المجموع
الثبات للاحتكاك جاف					
0.01 دال	6.633	5	3.850	19.249	بين المجموعات
		12	0.580	6.965	داخل المجموعات
		17		26.214	المجموع
رطب					
0.01 دال	5.629	5	5.453	27.266	بين المجموعات
		12	0.969	11.624	داخل المجموعات
		17		38.890	المجموع
الثبات للغرق قلوئ					
0.01 دال	5.024	5	5.303	26.515	بين المجموعات
		12	1.056	12.667	داخل المجموعات
		17		39.182	المجموع
حامض					
0.01 دال	6.985	5	4.498	22.492	بين المجموعات
		12	0.644	7.728	داخل المجموعات
		17		30.220	المجموع
الثبات للضوء					
0.01 دال	6.358	5	10.020	50.100	بين المجموعات
		12	1.576	18.912	داخل المجموعات
		17		69.012	المجموع

يتضح من جدول (٧) أن جميع قيم (ف) كانت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0.01) ، مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع المثبت المستخدم وخواص الثبات للقماش المرسر المصبوغ، ولعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

١-الثبات للغسيل :

جدول (٨) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير نوع المثبت على الثبات للغسيل

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسرة			الثبات للغسيل
Tin	Chrome	Alum	Tin	Chrome	Alum	
م = 2.000	م = 4.000	م = 1.440	م = 1.100	م = 3.880	م = 1.000	
						Alum
					**2.880	مصبوغ بدون مرسرة
				**2.780	-0.100	Chrome
						Tin
			-0.340	**2.440	*0.440	Alum
		**2.560	**2.900	-0.120	**3.000	مصبوغ وممرسر
	**2.000	*0.560	**0.900	**1.880	**1.000	Chrome
						Tin

يتضح من جدول (٨) أن :

كلا من العينات الممرسرة والمصبوغة باستخدام مثبت Chrome والعينات غير الممرسرة والمصبوغة باستخدام مثبت Chrome أعطت أعلى ثبات للغسيل حيث لا توجد فروق معنوية بينهما ، بينما أعطت كلا من العينات غير الممرسرة والمصبوغة سواء باستخدام مثبت Tin أو مثبت Alum أقل ثبات للغسيل حيث لا توجد فروق معنوية بينهما .

٢-الثبات للاحتكاك :

أولا : الثبات للاحتكاك (الجاف) :

جدول (٩) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير نوع المثبت على الثبات للاحتكاك (الجاف)

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسرة			جاف
Tin	Chrome	Alum	Tin	Chrome	Alum	
م = 3.140	م = 3.910	م = 3.110	م = 3.000	م = 3.850	م = 2.000	
						Alum
					**1.850	مصبوغ بدون مرسرة
				**0.850	**1.000	Chrome
						Tin
			-0.110	*0.740	**1.110	Alum
		**0.800	**0.910	-0.060	**1.910	مصبوغ وممرسر
	*0.770	-0.030	-0.140	*0.710	**1.140	Chrome
						Tin

يتضح من جدول (٩) أن:

كلا من العينات الممرسرة والمصبوغة باستخدام مثبت Chrome والعيّنات غير الممرسرة والمصبوغة باستخدام مثبت Chrome أعطت أعلى ثبات للاحتكاك حيث لا توجد فروق معنوية بينهما ، بينما أعطت العينات غير الممرسرة والمصبوغة باستخدام مثبت Alum أقل ثبات للاحتكاك (جاف) .
ثانيا : الثبات للاحتكاك (الرطب) :

جدول (١٠) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير نوع المثبت على الثبات للاحتكاك (الرطب)

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسة			رطب
Tin	Chrome	Alum	Tin	Chrome	Alum	
4.000 = م	3.990 = م	3.980 = م	1.950 = م	3.320 = م	3.330 = م	
						Alum
					-0.010	Chrome
				**1.370	**1.380	Tin
			**2.030	*0.660	*0.650	Alum
		-0.010	**2.040	*0.670	*0.660	Chrome
	-0.010	-0.020	**2.050	*0.680	*0.670	Tin

يتضح من جدول (١٠) أن:

جميع العينات الممرسرة والمصبوغة سواء باستخدام مثبت Tin أو مثبت Chrome أو مثبت Alum أعطت أعلى ثبات للاحتكاك (رطب) حيث لا توجد فروق معنوية بينهم، بينما أعطت العينات غير الممرسرة والمصبوغة باستخدام مثبت Tin أقل ثبات للاحتكاك (رطب) .

٣-الثبات للercق :

أولا : الثبات للercق (قلوبى) :

جدول (١١) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير نوع المثبت على الثبات للercق (قلوبى)

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسة			قلوبى
Tin	Chrome	Alum	Tin	Chrome	Alum	
3.970 = م	3.980 = م	3.990 = م	3.000 = م	3.960 = م	3.210 = م	
						Alum
					*0.750	Chrome
				**0.960	-0.210	Tin
			**0.990	-0.030	*0.780	Alum
		-0.010	**0.980	-0.020	*0.770	Chrome
	-0.010	-0.020	**0.970	-0.010	*0.760	Tin

يتضح من جدول (١١) :

عدم وجود فروق معنوية بين كلا من العينات الممرسرة والمصبوغة سواء باستخدام مثبت Alum أو مثبت Chrome أو مثبت Tin والعينات غير الممرسرة والمصبوغة باستخدام مثبت Chrome ، بينما أعطت كلا من العينات غير الممرسرة والمصبوغة سواء باستخدام مثبت Alum أو مثبت Tin أقل ثبات للعرق (قلوى) حيث لا توجد فروق معنوية بينهما .

ثانياً : الثبات للعرق (حامضى) :

جدول (١٢) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير نوع المثبت على الثبات للعرق (حامضى)

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسرة			حامضى
Tin	Chrome	Alum	Tin	Chrome	Alum	
3.460 = م	4.000 = م	3.120 = م	3.000 = م	3.480 = م	2.610 = م	
						Alum
					**0.870	Chrome
				*0.480	-0.390	Tin
			-0.120	-0.360	*0.510	Alum
		**0.880	**1.000	*0.520	**1.390	Chrome
	*0.540	-0.340	*0.460	-0.020	**0.850	Tin

يتضح من جدول (١٢) أن:

العينات الممرسرة والمصبوغة باستخدام مثبت Chrome أعطت أعلى ثبات للعرق (حامضى) ، بينما أعطت كلا من العينات غير الممرسرة والمصبوغة سواء باستخدام مثبت Tin أو مثبت Alum أقل ثبات للعرق (حامضى) حيث لا توجد فروق معنوية بينهما .

ثالثاً : الثبات للضوء :

جدول (١٣) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير نوع المثبت على الثبات للضوء


مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسرة			الثبات للضوء
Tin	Chrome	Alum	Tin	Chrome	Alum	
6.990 = م	6.950 = م	6.100 = م	6.000 = م	5.970 = م	5.220 = م	
						Alum
					*0.750	Chrome
				-0.030	*0.780	Tin
			-0.100	-0.130	**0.880	Alum
		**0.850	**0.950	**0.980	**1.730	Chrome
	.0.040	‡‡‡0.890	‡‡‡0.990	‡‡‡1.020	‡‡‡1.770	Tin

يتضح من جدول (١٣) أن :

العينات الممرسة والمصبوغة سواء باستخدام مثبت Tin أو مثبت Chrome أعطت أعلى ثبات للضوء حيث لا توجد فروق معنوية بينهما ، بينما أعطت العينات غير الممرسة والمصبوغة باستخدام مثبت Alum أقل ثبات للضوء .
** تقييم الجودة الكلية لتأثير نوع المثبت على الخواص الطبيعية والميكانيكية وكفاءة الصباغة للقماش الممرس المصبوغ :

جدول (١٤) تقييم الجودة الكلية لتأثير نوع المثبت على الخواص الطبيعية والميكانيكية وكفاءة الصباغة للقماش الممرس المصبوغ

الترتيب	تقييم الجودة الكلية	الثبات للضوء %	الثبات للعرق %		الثبات للإحتكاك %		الثبات للغسيل %	نسبة الاستطالة %		قوة الشد %		عمق اللون %	الاختبار	العينة
			حمضي	قلوي	رطب	جاف		السداء	اللحمة	السداء	اللحمة			
6	661.93	68.75	50.00	70.00	70.00	40.00	20.00	87.50	75.00	63.75	70.00	46.93	Alum	مصبوغ
3	794.82	75.00	70.00	80.00	70.00	70.00	70.00	87.50	82.50	67.50	72.50	49.82	Chrom	بدون
5	662.24	75.00	60.00	60.00	30.00	60.00	20.00	85.00	75.00	65.00	66.25	65.99	Tin	مرسرة
4	787.50	75.00	60.00	80.00	80.00	60.00	30.00	90.00	80.00	77.50	91.25	63.75	Alum	مصبوغ
1	933.75	81.25	80.00	80.00	80.00	70.00	80.00	95.00	87.50	82.50	97.50	100.00	Chrom	وممرس
2	841.91	81.25	70.00	80.00	80.00	60.00	40.00	87.50	87.50	75.00	88.75	91.91	Tin	وممرس



من كل ما سبق : نجد أن العينات المرسرة والمصبوغة باستخدام مثبت الكروم Chrome حققت أعلى قيم سواء للخواص الطبيعية والميكانيكية أو لخواص الثبات ، ولذلك تم استخدام مثبت الكروم .
الفرض الثاني :

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تركيز الصودا الكاوية في عملية المرسرة والخواص الطبيعية والميكانيكية وكفاءة الصباغة للقماش المرسر المصبوغ .
*تأثير تركيز الصودا الكاوية على الخواص الطبيعية والميكانيكية للقماش المرسر المصبوغ :

جدول (١٥)

تحليل التباين لتأثير تركيز الصودا الكاوية على الخواص الطبيعية والميكانيكية للقماش المرسر المصبوغ

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	
عمق اللون K/S					
0.01 دال	29.824	3	38.797	116.390	بين المجموعات
		8	1.301	10.407	داخل المجموعات
		11		126.797	المجموع
قوة الشد (كجم) سداء					
0.01 دال	15.648	6	120.714	724.286	بين المجموعات
		14	7.714	108.000	داخل المجموعات
		20		832.286	المجموع
لحمية					
0.01 دال	9.591	6	54.804	328.826	بين المجموعات
		14	5.714	80.000	داخل المجموعات
		20		408.826	المجموع
نسبة الإستطالة (%) سداء					
0.01 دال	5.991	6	60.260	361.561	بين المجموعات
		14	10.059	140.827	داخل المجموعات
		20		502.388	المجموع
لحمية					
0.01 دال	9.107	6	81.100	486.598	بين المجموعات
		14	8.905	124.667	داخل المجموعات
		20		611.265	المجموع

يتضح من جدول (١٥) أن جميع قيم (ف) كانت دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (0.01) ، مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تركيز الصودا الكاوية والخواص الطبيعية والميكانيكية للقماش المرسر المصبوغ، ولعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

١- عمق اللون K/S :

جدول (١٦) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير تركيز الصودا الكاوية على عمق اللون

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسة	عمق اللون K/S
صودا ٢٥٠	صودا ٢٠٠	صودا ١٥٠	(صفر صودا)	
م = 13.800	م = 9.100	م = 6.100	م = 6.900	
				مصبوغ بدون مرسة (صفر صودا)
			*0.800	صودا ١٥٠
		**3.000	**2.200	صودا ٢٠٠
	**4.700	**7.700	**6.900	صودا ٢٥٠

يتضح من جدول (١٦) :

التأثير المعنوي القوي للعينات المصبوغة والممرسة بتركيز صودا كاوية ٢٥٠ حيث أعطت أعلى عمق للون ، بينما أعطت العينات المصبوغة والممرسة بتركيز ١٥٠ أقل عمق للون ، ويرجع ذلك لأن محاليل القلويات تحدث تأثيرا جوهريا في السليلوز بترسيبها داخل الجسيمات نفسها وذلك لأن الأيونات الفعالة في هذه القلويات تمتاز بقوة جاذبية عالية لمجموعات الهيدروكسيل وفي الوقت نفسه بقوة هدرثة كبيرة (الاتحاد بجزيئات الماء) وبالتالي زيادة القدرة على امتصاص الصبغات . (سالى أحمد : ٢٠٠٥)

٢- قوة الشد (كجم) :

أولا : قوة الشد فى اتجاه السداء :

جدول (١٧) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير تركيز الصودا الكاوية على قوة الشد فى اتجاه السداء

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسة	أبيض وممرسر			سداء
صودا ٢٥٠	صودا ٢٠٠	صودا ١٥٠	(صفر صودا)	صودا ٢٥٠	صودا ٢٠٠	صودا ١٥٠	
م = 78.000	م = 68.000	م = 65.000	م = 58.000	م = 70.000	م = 66.000	م = 62.000	
							صودا ١٥٠
						**4.000	صودا ٢٠٠
					**4.000	**8.000	صودا ٢٥٠
				**12.000	**8.000	**4.000	مصبوغ بدون مرسة (صفر صودا)
			**7.000	**5.000	*1.000	**3.000	صودا ١٥٠
		**3.000	**10.000	*2.000	*2.000	**6.000	صودا ٢٠٠
**10.000	**13.000	**20.000	**8.000	**12.000	**16.000	صودا ٢٥٠	مصبوغ وممرسر

يتضح من جدول (١٧) أن: العينات المصبوغة والممرسة بتركيز صودا كاوية ٢٥٠ أعطت أعلى قوة شد فى اتجاه السداء حيث يظهر التأثير المعنوي الكبير لها، بينما أعطت العينات المصبوغة

بدون مرسرة (صفر صودا) أقل قوة شد في اتجاه السداء ، مما يشير إلى أهمية عملية المرسرة في تحسين قوة الشد في اتجاه السداء .

ثانيا : قوة الشد في اتجاه اللحمة :

جدول (١٨) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير تركيز الصودا الكاوية على قوة الشد في اتجاه اللحمة

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسرة (صفر صودا)	أبيض وممرسر			لحمة
صودا ٢٥٠	صودا ٢٠٠	صودا ١٥٠		صودا ٢٥٠	صودا ٢٠٠	صودا ١٥٠	
66.000 = م	59.200 = م	55.000 = م	54.100 = م	59.000 = م	56.000 = م	54.000 = م	
							صودا ١٥٠
						*2.000	أبيض وممرسر
					**3.000	**5.000	صودا ٢٠٠
							صودا ٢٥٠
				**4.900	*1.900	-0.100	مصبوغ بدون مرسرة (صفر صودا)
			-0.900	**4.000	*1.000	*1.000	صودا ١٥٠
		**4.200	**5.100	-0.200	**3.200	**5.200	مصبوغ وممرسر
		**6.800	**11.000	**7.000	**10.000	**12.000	صودا ٢٥٠

يتضح من جدول (١٨) أن : العينات المصبوغة والمرسرة بتركيز صودا كاوية ٢٥٠ أعطت أعلى قوة شد في اتجاه اللحمة ، بينما أعطت كلا من العينات المصبوغة بدون مرسرة (صفر صودا) والعينات غير المصبوغة والمرسرة بتركيز ١٥٠ أقل قوة شد في اتجاه اللحمة حيث لا توجد فروق معنوية بينهما .

٣- نسبة الاستطالة (%):

أولا : نسبة الاستطالة في اتجاه السداء :

جدول (١٩) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير تركيز الصودا الكاوية على نسبة الاستطالة في اتجاه السداء

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسرة (صفر صودا)	أبيض وممرسر			سداء
صودا ٢٥٠	صودا ٢٠٠	صودا ١٥٠		صودا ٢٥٠	صودا ٢٠٠	صودا ١٥٠	
17.500 = م	16.510 = م	16.100 = م	16.520 = م	16.500 = م	16.000 = م	15.000 = م	
							صودا ١٥٠
						*1.000	أبيض وممرسر
					*0.500	**1.500	صودا ٢٠٠
							صودا ٢٥٠
				-0.020	*0.520	**1.520	مصبوغ بدون مرسرة (صفر صودا)
			*0.420	*0.400	-0.100	*1.100	صودا ١٥٠
		*0.410	-0.010	-0.010	*0.510	**1.510	مصبوغ وممرسر
	*0.990	**1.400	*0.980	*1.000	**1.500	**2.500	صودا ٢٥٠

يتضح من جدول (١٩) أن:

العينات المصبوغة والممرسرة بتركيز صودا ٢٥٠ أعطت أعلى نسبة استطالة في اتجاه السداء ، بينما أعطت العينات غير المصبوغة والممرسرة بتركيز صودا ١٥٠ أقل نسبة استطالة في اتجاه السداء .

ثانيا : نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة :

جدول (٢٠) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير تركيز الصودا الكاوية على نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسة	أبيض وممرسر			لحمة
صودا ٢٥٠	صودا ٢٠٠	صودا ١٥٠	(صفر صودا)	صودا ٢٥٠	صودا ٢٠٠	صودا ١٥٠	
19.200 = م	17.100 = م	17.550 = م	17.500 = م	19.000 = م	17.000 = م	16.500 = م	
							صودا ١٥٠
						*0.500	صودا ٢٠٠
					**2.000	**2.500	صودا ٢٥٠
				**1.500	*0.500	*1.000	مصبوغ بدون مرسة (صفر صودا)
			-0.050	**1.450	*0.550	*1.050	صودا ١٥٠
		*0.450	*0.400	**1.900	-0.100	*0.600	صودا ٢٠٠
	**2.100	**1.650	**1.700	-0.200	**2.200	**2.700	صودا ٢٥٠

يتضح من جدول (٢٠) : عدم وجود فروق بين العينات المصبوغة والممرسرة بتركيز صودا كاوية ٢٥٠ والعينات غير المصبوغة والممرسرة بتركيز صودا كاوية ٢٥٠ وأعطت تلك العينات أعلى نسبة استطالة في اتجاه اللحمة ، بينما أعطت العينات غير المصبوغة والممرسرة بتركيز صودا كاوية ١٥٠ أقل نسبة استطالة في اتجاه اللحمة .

من الجداول (١٧ : ٢٠) وبمقارنة التركيزات (١٥٠،٢٠٠،٢٥٠) في العينات المصبوغة والممرسرة بنفس التركيزات في العينات غير المصبوغة والممرسرة نجد أن العينات المصبوغة والممرسرة أعطت إما قيم أعلى أو تساوت مع العينات غير المصبوغة والممرسرة مما يعنى أن عملية الصباغة بالصبغات الطبيعية لم تؤثر سلبا على قوة الشد أو الاستطالة (سواء في اتجاه السداء أو اتجاه اللحمة) بل حسنت منهما .

****تأثير تركيز الصودا الكاوية على خواص ثبات اللون للقماش الممرسر المصبوغ :**

جدول (٢١) تحليل التباين لتأثير تركيز الصودا الكاوية على خواص الثبات للقماش الممرسر المصبوغ

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	
الثبات للفسيل					
0.01 دال	6.006	3	6.507	19.520	بين المجموعات
		8	1.083	8.667	داخل المجموعات
		11		28.187	المجموع
الثبات للاحتكاك جاف					
0.01 دال	5.468	3	6.726	20.177	بين المجموعات
		8	1.230	9.840	داخل المجموعات
		11		30.017	المجموع
رطب					
0.01 دال	5.590	3	5.795	17.385	بين المجموعات
		8	1.037	8.293	داخل المجموعات
		11		25.678	المجموع
الثبات للعرق قلوئ					
0.01 دال	5.501	3	6.766	20.298	بين المجموعات
		8	1.230	9.840	داخل المجموعات
		11		30.138	المجموع
حامض					
0.01 دال	5.456	3	6.733	20.199	بين المجموعات
		8	1.234	9.872	داخل المجموعات
		11		30.071	المجموع
الثبات لضوء					
0.01 دال	6.964	3	16.975	50.925	بين المجموعات
		8	2.438	19.500	داخل المجموعات
		11		70.425	المجموع

يتضح من جدول (٢١) أن جميع قيم (ف) كانت دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (0.01) ، مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تركيز الصودا الكاوية وخواص الثبات للقماش الممرسر المصبوغ، ولعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

١- الثبات للغسيل :

جدول (٢٢) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير تركيز الصودا الكاوية على الثبات للغسيل

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرصرة (صفر صودا) م = 3.500	الثبات للغسيل	
صودا ٢٥٠ م = 4.000	صودا ٢٠٠ م = 3.490	صودا ١٥٠ م = 3.000		مصبوغ بدون مرصرة (صفر صودا)	مصبوغ وممرسر
				صودا ١٥٠	
			*0.500	صودا ٢٠٠	
		*0.490	-0.010	صودا ٢٥٠	
	*0.510	**1.000	*0.500		

يتضح من جدول (٢٢) أن:

العينات المصبوغة والممرسرة بتركيز صودا كاوية ٢٥٠ أعطت أعلى ثبات للغسيل ، بينما أعطت العينات المصبوغة والممرسرة بتركيز صودا كاوية ١٥٠ أقل ثبات للغسيل .

٢- الثبات للاحتكاك :

أولا : الثبات للاحتكاك (الجاف) :

جدول (٢٣) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير تركيز الصودا الكاوية على الثبات للاحتكاك (الجاف)

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرصرة (صفر صودا) م = 3.960	جاف	
صودا ٢٥٠ م = 3.980	صودا ٢٠٠ م = 3.000	صودا ١٥٠ م = 3.970		مصبوغ بدون مرصرة (صفر صودا)	مصبوغ وممرسر
				صودا ١٥٠	
			-0.010	صودا ٢٠٠	
		**0.970	**0.960	صودا ٢٥٠	
	*0.980	-0.010	-0.020		

يتضح من جدول (٢٣) :

عدم وجود فروق بين العينات المصبوغة والممرسرة بكل من تركيز صودا كاوية ٢٥٠ ، صودا كاوية ١٥٠ والعينات المصبوغة بدون مرصرة (صفر صودا) ، بينما أعطت العينات المصبوغة والممرسرة بتركيز صودا كاوية ٢٠٠ أقل ثبات للاحتكاك (جاف) .

ثانيا : الثبات للاحتكاك (الرطب) :

جدول (٢٤) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير تركيز الصودا الكاوية على الثبات للاحتكاك (الرطب)

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرصرة (صفر صودا)	رطب
صودا ٢٥٠ م = 4.000	صودا ٢٠٠ م = 3.980	صودا ١٥٠ م = 3.170		
			3.140 = م	مصبوغ بدون مرصرة (صفر صودا)
			-0.030	صودا ١٥٠
		**0.810	**0.840	صودا ٢٠٠
	-0.020	**0.830	**0.860	صودا ٢٥٠

يتضح من جدول (٢٤) :

عدم وجود فروق معنوية بين العينات المصبوغة والممرسرة بكل من تركيز صودا كاوية ٢٥٠ وصودا كاوية ٢٠٠ وأعطت هذه العينات أعلى ثبات للاحتكاك (رطب)، كما لا توجد فروق معنوية بين العينات المصبوغة والممرسرة بتركيز صودا كاوية ١٥٠ والعينات المصبوغة بدون مرصرة (صفر صودا) وأعطت هذه العينات أقل ثبات للاحتكاك (رطب) .

٣-الثبات للعرق :

أولا : الثبات للعرق (قلوى) :

جدول (٢٥) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير تركيز الصودا الكاوية على الثبات للعرق (قلوى)

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرصرة (صفر صودا)	قلوى
صودا ٢٥٠ م = 3.970	صودا ٢٠٠ م = 3.990	صودا ١٥٠ م = 3.100		
			4.000 = م	مصبوغ بدون مرصرة (صفر صودا)
			**0.900	صودا ١٥٠
		**0.890	-0.010	صودا ٢٠٠
	-0.020	**0.870	-0.030	صودا ٢٥٠

يتضح من جدول (٢٥) :

عدم وجود فروق بين العينات المصبوغة بدون مرصرة (صفر صودا) وكلا من العينات المصبوغة والممرسرة سواء بتركيز صودا كاوية ٢٠٠ أو تركيز ٢٥٠ ، بينما أعطت العينات المصبوغة والممرسرة بتركيز صودا كاوية ١٥٠ أقل ثبات للعرق (قلوى).

ثانيا : الثبات للعرق (حامضى) :

جدول (٢٦) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير تركيز الصودا الكاوية على الثبات للعرق (حامضى)

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسة (صفر صودا) م = 3.530	حامضى	
صودا ٢٥٠ م = 4.000	صودا ٢٠٠ م = 3.960	صودا ١٥٠ م = 3.000			
				مصبوغ بدون مرسة (صفر صودا)	
			*0.530	صودا ١٥٠	مصبوغ وممرسر
		**0.960	*0.430	صودا ٢٠٠	
	-0.040	**1.000	*0.470	صودا ٢٥٠	

يتضح من جدول (٢٦) :

عدم وجود فروق معنوية بين العينات المصبوغة والممرسة سواء بتركيز صودا كاوية ٢٥٠ أو تركيز ٢٠٠ وأعطت تلك العينات أعلى ثبات للعرق (حامضى) ، بينما أعطت العينات المصبوغة والممرسة بتركيز صودا كاوية ١٥٠ أقل ثبات للعرق (حامضى) .

٤. الثبات للضوء :

جدول (٢٧) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير تركيز الصودا الكاوية على الثبات للضوء

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسة (صفر صودا) م = 5.990	الثبات للضوء	
صودا ٢٥٠ م = 6.940	صودا ٢٠٠ م = 6.000	صودا ١٥٠ م = 5.110			
				مصبوغ بدون مرسة (صفر صودا)	
			**0.880	صودا ١٥٠	مصبوغ وممرسر
		**0.890	-0.010	صودا ٢٠٠	
	**0.940	**1.830	**0.950	صودا ٢٥٠	


يتضح من جدول (٢٧) أن :

العينات المصبوغة والممرسة بتركيز صودا كاوية ٢٥٠ أعطت أعلى ثبات للضوء ، بينما أعطت العينات المصبوغة والممرسة بتركيز صودا كاوية ١٥٠ أقل ثبات للضوء .

****تقييم الجودة الكلية لتأثير تركيز الصودا الكاوية على الخواص الطبيعية والميكانيكية وكفاءة الصباغة للقماش الممرسر المصبوغ :**

جدول (٢٨) تقييم الجودة الكلية لتأثير تركيز الصودا الكاوية على الخواص الطبيعية والميكانيكية وكفاءة الصباغة للقماش الممرسر المصبوغ

الترتيب	تقييم الجودة الكلية	الثبات للضوء %	الثبات للعرق %		الثبات للإحتكاك %		الثبات للفسيل %	نسبة الاستطالة %		قوة الشد %		عمق اللون %	الاختبار	العينة
			حمضي	قلوي	رطب	جاف		السداء	اللحمة	السداء	اللحمة			
3	795.00	75.00	70.00	80.00	70.00	70.00	70.00	87.50	82.50	67.50	72.50	50.00	صفر صودا	مصبوغ بدون مرسرة
4	760.45	68.75	60.00	70.00	70.00	70.00	60.00	87.50	80.00	68.75	81.25	44.20	150 صودا	مصبوغ وممرسر
2	837.19	75.00	80.00	80.00	80.00	60.00	70.00	85.00	82.50	73.75	85.00	65.94	200 صودا	
1	933.75	81	80	80	80.00	70	80	95.00	87.50	82.50	97.50	100	250 صودا	



من كل ما سبق : نجد أن العينات المصبوغة والممرسرة باستخدام تركيز صودا كاوية ٢٥٠ جم / لتر حققت أعلى قيم سواء للخواص الطبيعية والميكانيكية أو لخواص الثبات ، ولذلك تم استخدام تركيز ٢٥٠ جم / لتر فيما بعد ، وقد يرجع ذلك لأنه بزيادة تركيز الصودا الكاوية مع الشد يحدث تشرب وافتتاح للشعيرات وإزالة للإلتواءات الموجودة طبيعيا في شعيرات القطن وزيادة انتظام ألياف القطن في خطوط منتظمة وبالتالي وجود سطح لامع وذلك لإنعكاس الضوء بصورة

تأثير ظروف عملية المرسرة على تحسين خواص اقمشة مكملات الملابس المصبوغة بالصبغات الطبيعية

منتظمة على سطح القماش ، كذلك تؤدي زيادة انتظام الألياف إلى زيادة قوة الشد . كما تزيد المجموعات الفعالة على سطح الألياف مما يزيد من امتصاص الصبغة وعمق اللون .
الفرض الثالث :

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين زمن الغمر في الصودا الكاوية والخواص الطبيعية والميكانيكية وكفاءة الصباغة للقماش الممرسر المصبوغ .

**تأثير زمن الغمر في الصودا الكاوية على الخواص الطبيعية والميكانيكية للقماش الممرسر المصبوغ

جدول (٢٩) تحليل التباين لتأثير زمن الغمر في الصودا الكاوية على الخواص الطبيعية والميكانيكية للقماش الممرسر المصبوغ

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	
عمق اللون K/S					
0.01 دال	30.798	3	30.798	92.394	بين المجموعات
		8	1.000	8.000	داخل المجموعات
		11		100.394	المجموع
قوة الشد (كجم/سدا)					
0.01 دال	32.666	6	122.886	737.317	بين المجموعات
		14	3.762	52.667	داخل المجموعات
		20		789.984	المجموع
لحمة					
0.01 دال	19.898	6	251.095	1506.571	بين المجموعات
		14	12.619	176.667	داخل المجموعات
		20		1683.238	المجموع
نسبة الاستطالة (%) سدا					
0.01 دال	12.216	6	72.182	433.092	بين المجموعات
		14	5.909	82.727	داخل المجموعات
		20		515.819	المجموع
لحمة					
0.01 دال	11.305	6	11.305	67.831	بين المجموعات
		14	1.000	14.000	داخل المجموعات
		20		81.831	المجموع

يتضح من جدول (٢٩) أن جميع قيم (ف) كانت دالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.01) ، مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين زمن الغمر في الصودا الكاوية والخواص الطبيعية والميكانيكية للقماش الممرسر المصبوغ، ولعلاقة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

١- عمق اللون K/S :

جدول (٣٠) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير زمن الغمر في الصودا الكاوية على عمق اللون

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسة م = 6.900	عمق اللون K/S	
٦٠ ثانية م = 13.800	٤٠ ثانية م = 11.320	٢٠ ثانية م = 7.760		٢٠ ثانية	٤٠ ثانية
				مصبوغ بدون مرسة	
			*0.860	٢٠ ثانية	مصبوغ وممرسر
		**3.560	**4.420	٤٠ ثانية	
	**2.480	**6.040	**6.900	٦٠ ثانية	

يتضح من جدول (٣٠):

التأثير المعنوي القوي للعينات المصبوغة والممرسرة باستخدام زمن ٦٠ ثانية حيث أعطت تلك العينات أعلى عمق للون، ونجد أنه كلما زاد زمن الغمر زاد عمق اللون، بينما أعطت العينات المصبوغة بدون مرسة أقل عمق للون، مما يدل على أهمية عملية المرسة في زيادة عمق اللون وبالتالي تحسين الألوان التي يمكن الحصول عليها من الصبغات الطبيعية وكذلك التوفير في استخدام الصبغة نفسها وبخاصة إذا كانت ذات تكلفة عالية.

٢- قوة الشد (كجم) :

أولا : قوة الشد في اتجاه السداء :

جدول (٣١) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير زمن الغمر في الصودا الكاوية على قوة الشد في اتجاه السداء

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسة	أبيض وممرسر			سداء	
٦٠ ثانية م = 78.000	٤٠ ثانية م = 74.000	٢٠ ثانية م = 67.786		٦٠ ثانية م = 70.000	٤٠ ثانية م = 68.000	٢٠ ثانية م = 65.000		
							أبيض وممرسر	
					**3.000	٢٠ ثانية		
					*2.000	**5.000	٤٠ ثانية	
					**12.000	**10.000	**7.000	٦٠ ثانية
			**9.786	*2.213	-0.213	**2.786	مصبوغ بدون مرسة	
		**6.213	**16.000	**4.000	**6.000	**9.000	مصبوغ وممرسر	
		**10.213	**20.000	**8.000	**10.000	**13.000		٢٠ ثانية
	**4.000							٤٠ ثانية

يتضح من جدول (٣١) أن:

العينات المصبوغة والممرسرة باستخدام زمن ٦٠ ثانية أعطت أعلى قوة شد في اتجاه السداء، بينما أعطت العينات المصبوغة بدون مرسة أقل قوة شد في اتجاه السداء.

ثانيا : قوة الشد فى اتجاه اللحمة :

جدول (٣٢) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير زمن الغمر فى الصودا الكاوية على قوة الشد فى اتجاه اللحمة

مصبوغ وممرس			مصبوغ بدون	أبيض وممرس			لحمة
٦٠ ثانية	٤٠ ثانية	٢٠ ثانية	مرسة	٦٠ ثانية	٤٠ ثانية	٢٠ ثانية	
م = 66.000	م = 60.000	م = 57.000	م = 54.000	م = 59.000	م = 56.000	م = 55.000	
							٢٠ ثانية
						*1.000	أبيض
					**3.000	**4.000	٤٠ ثانية
					**5.000	*2.000	٦٠ ثانية
			**3.000	*2.000	*1.000	*2.000	مصبوغ بدون مرسة
		**3.000	**6.000	*1.000	**4.000	**5.000	٢٠ ثانية
	**6.000	**9.000	**12.000	**7.000	**10.000	**11.000	٤٠ ثانية
							٦٠ ثانية

يتضح من جدول (٣٢) أن:

أعلى قوة شد فى اتجاه اللحمة كانت للعينات المصبوغة والمرسة باستخدام زمن ٦٠ ثانية ، وأقل قوة شد فى اتجاه اللحمة كانت للعينات المصبوغة بدون مرسة .

من الجداول (٣١ ، ٣٢) وبمقارنة زمن الغمر للعينات المصبوغة والمرسة بزمن الغمر للعينات غير المصبوغة والمرسة نجد أن العينات المصبوغة والمرسة حققت أعلى قيم لقوة الشد يليها العينات غير المصبوغة والمرسة مما يدل على أهمية عملية الصباغة ، بينما أعطت العينات المصبوغة بدون مرسة أقل قوة شد مما يدل على أهمية عملية المرسة .

٣- نسبة الاستطالة (%):

أولا : نسبة الاستطالة فى اتجاه السداء :

جدول (٣٣)

اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير زمن الغمر فى الصودا الكاوية على نسبة الاستطالة فى اتجاه السداء

مصبوغ وممرس			مصبوغ بدون	أبيض وممرس			سداء
٦٠ ثانية	٤٠ ثانية	٢٠ ثانية	مرسة	٦٠ ثانية	٤٠ ثانية	٢٠ ثانية	
م = 17.500	م = 16.520	م = 15.100	م = 16.510	م = 16.500	م = 15.200	م = 15.000	
							٢٠ ثانية
						-0.200	أبيض
					**1.300	**1.500	٤٠ ثانية
					**1.310	**1.510	٦٠ ثانية
			**1.410	**1.400	-0.100	-0.100	مصبوغ بدون مرسة
		**1.420	-0.010	-0.020	**1.320	**1.520	٢٠ ثانية
	*0.980	**2.400	*0.990	*1.000	**2.300	**2.500	٤٠ ثانية
							٦٠ ثانية

يتضح من جدول (٣٣) أن:

أعلى نسبة استطالة فى اتجاه السداء كانت للعينات المصبوغة والمرسرة باستخدام زمن ٦٠ ثانية ، بينما كانت أقل نسبة استطالة فى اتجاه السداء لكل من العينات غير المصبوغة والمرسرة سواء باستخدام زمن ٤٠ ثانية أو ٢٠ ثانية والعينات المصبوغة والمرسرة باستخدام زمن ٢٠ ثانية حيث لا توجد فروق معنوية بينهم .

ثانيا: نسبة الاستطالة فى اتجاه اللحمة :

جدول (٣٤)

اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير زمن الغمر فى الصودا الكاوية على نسبة الاستطالة فى اتجاه اللحمة

مصبوغ ومرسر			مصبوغ بدون مرسرة	أبيض ومرسر			
٦٠ ثانية	٤٠ ثانية	٢٠ ثانية		٦٠ ثانية	٤٠ ثانية	٢٠ ثانية	
م = 19.200	م = 17.530	م = 15.000	م = 17.500	م = 19.000	م = 16.500	م = 14.000	
							٢٠ ثانية
						**2.500	أبيض ومرسر
					**2.500	**5.000	٤٠ ثانية
							٦٠ ثانية
				**1.500	*1.000	**3.500	مصبوغ بدون مرسرة
			**2.500	**4.000	**1.500	*1.000	٢٠ ثانية
		**2.530	-0.030	**1.470	*1.030	**3.530	٤٠ ثانية
	**1.670	**4.200	**1.700	-0.200	**2.700	**5.200	٦٠ ثانية

يتضح من جدول (٣٤) :

عدم وجود فروق معنوية بين العينات المصبوغة والمرسرة باستخدام زمن ٦٠ ثانية والعينات غير المصبوغة والمرسرة باستخدام زمن ٦٠ ثانية وأعطت تلك العينات أعلى نسبة استطالة فى اتجاه اللحمة ، بينما كانت أقل نسبة استطالة فى اتجاه اللحمة للعينات غير المصبوغة والمرسرة باستخدام زمن ٢٠ ثانية .

****تأثير زمن الغمر في الصودا الكاوية على خواص ثبات اللون للقماش الممرسر المصبوغ**

جدول (٣٥) تحليل التباين لتأثير زمن الغمر في الصودا الكاوية على خواص الثبات للقماش الممرسر المصبوغ

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	
الثبات للغسيل					
0.01 دال	6.024	3	4.644	13.931	بين المجموعات
		8	0.771	6.167	داخل المجموعات
		11		20.098	المجموع
الثبات للاحتكاك جاف					
0.05 دال	4.675	3	3.896	11.688	بين المجموعات
		8	0.833	6.667	داخل المجموعات
		11		18.355	المجموع
رطب					
0.01 دال	5.144	3	6.145	18.436	بين المجموعات
		8	1.195	9.557	داخل المجموعات
		11		27.993	المجموع
الثبات للعرق قلوئى					
0.05 دال	4.362	3	3.879	11.636	بين المجموعات
		8	0.889	7.114	داخل المجموعات
		11		18.750	المجموع
حامضى					
0.05 دال	4.441	3	6.661	19.983	بين المجموعات
		8	1.500	12.000	داخل المجموعات
		11		31.983	المجموع
الثبات للضوء					
0.01 دال	6.968	3	9.169	27.506	بين المجموعات
		8	1.316	10.527	داخل المجموعات
		11		38.033	المجموع

يتضح من جدول (٣٥) أن جميع قيم (ف) كانت دالة إحصائيا سواء عند مستوى معنوية (٠.٠١) كما فى الثبات للغسيل والثبات للاحتكاك (رطب) والثبات للضوء أو عند مستوى معنوية (٠.٠٥) كما فى الثبات للاحتكاك (جاف) والثبات للعرق (قلوى ، حامضى)، مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين زمن الغمر فى الصودا الكاوية وخواص الثبات للقماش الممرسر المصبوغ، ولعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

١-الثبات للغسيل :

جدول (٣٦) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير زمن الغمر فى الصودا الكاوية على الثبات للغسيل

مصبوغ ومرسر			مصبوغ بدون مرسرة	الثبات للغسيل	
٦٠ ثانية م = 4.000	٤٠ ثانية م = 3.550	٢٠ ثانية م = 3.000	م = 3.510		
				مصبوغ بدون مرسرة	
			*0.510	٢٠ ثانية	مصبوغ ومرسر
		*0.550	-0.040	٤٠ ثانية	
	*0.450	**1.000	*0.490	٦٠ ثانية	

يتضح من جدول (٣٦) أن:

أعلى ثبات للغسيل كان للعينات المصبوغة والمرسرة باستخدام زمن ٦٠ ثانية ، وأقل ثبات للغسيل كان للعينات المصبوغة والمرسرة باستخدام زمن ٢٠ ثانية .

٢-الثبات للاحتكاك :

أولا : الثبات للاحتكاك (جاف) :

جدول(٣٧) اختبارLSD للمقارنات المتعددة لتأثير زمن الغمر فى الصودا الكاوية على الثبات للاحتكاك (جاف)

مصبوغ ومرسر			مصبوغ بدون مرسرة	جاف	
٦٠ ثانية م = 3.260	٤٠ ثانية م = 4.000	٢٠ ثانية م = 3.240	م = 3.210		
				مصبوغ بدون مرسرة	
			-0.030	٢٠ ثانية	مصبوغ ومرسر
		*0.760	*0.790	٤٠ ثانية	
	*0.740	-0.020	-0.050	٦٠ ثانية	

يتضح من جدول (٣٧) أن:

أعلى ثبات للاحتكاك (جاف) كان للعينات المصبوغة والمرسرة باستخدام زمن ٤٠ ثانية ، وتساوت باقى العينات بعد ذلك حيث لا توجد فروق معنوية بينهم .

ثانيا : الثبات للاحتكاك (رطب) :

جدول (٣٨) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير زمن الغمر في الصودا الكاوية على الثبات للاحتكاك (رطب)

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون	رطب
٦٠ ثانية	٤٠ ثانية	٢٠ ثانية	مرسرة	
م = 4.000	م = 3.540	م = 3.000	م = 3.570	
				مصبوغ بدون مرسرة
			*0.570	٢٠ ثانية
		*0.540	-0.030	٤٠ ثانية
	*0.460	**1.000	*0.430	٦٠ ثانية

يتضح من جدول (٣٨) أن:

أعلى ثبات للاحتكاك (رطب) كان للعينات المصبوغة والممرسرة باستخدام زمن ٦٠ ثانية ، وأقل ثبات للاحتكاك (رطب) كان للعينات المصبوغة والممرسرة باستخدام زمن ٢٠ ثانية .

٣- الثبات للعرق :

أولا : الثبات للعرق (قلوى) :

جدول (٣٩) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير زمن الغمر في الصودا الكاوية على الثبات للعرق (قلوى)

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون	قلوى
٦٠ ثانية	٤٠ ثانية	٢٠ ثانية	مرسرة	
م = 4.000	م = 3.980	م = 3.280	م = 3.990	
				مصبوغ بدون مرسرة
			*0.710	٢٠ ثانية
		*0.700	-0.010	٤٠ ثانية
	-0.020	*0.720	-0.010	٦٠ ثانية

يتضح من جدول (٣٩) :

عدم وجود فروق معنوية بين العينات المصبوغة والممرسرة سواء باستخدام زمن ٦٠ ثانية أو ٤٠ ثانية والعينات المصبوغة بدون مرسرة ، بينما أعطت العينات المصبوغة والممرسرة باستخدام زمن ٢٠ ثانية أقل ثبات للعرق (قلوى) .

ثانيا : الثبات للعرق (حامضى) :

جدول (٤٠) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير زمن الغمر فى الصودا الكاوية على الثبات للعرق (حامضى)

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسة م = 3.440	حامضى	
٦٠ ثانية م = 4.000	٤٠ ثانية م = 3.980	٢٠ ثانية م = 3.960			
				مصبوغ بدون مرسة	
			*0.520	٢٠ ثانية	مصبوغ وممرسر
		-0.020	*0.540	٤٠ ثانية	
	-0.020	-0.040	*0.560	٦٠ ثانية	

يتضح من جدول (٤٠) :

عدم وجود فروق معنوية بين العينات المصبوغة والممرسة سواء باستخدام زمن ٦٠ ثانية أو ٤٠ ثانية أو ٢٠ ثانية ، بينما أعطت العينات المصبوغة بدون مرسة أقل ثبات للعرق (حامضى) .
٤- الثبات للضوء :

جدول (٤١) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير زمن الغمر فى الصودا الكاوية على الثبات للضوء

مصبوغ وممرسر			مصبوغ بدون مرسة م = 6.000	الثبات للضوء	
٦٠ ثانية م = 6.980	٤٠ ثانية م = 6.950	٢٠ ثانية م = 5.990			
				مصبوغ بدون مرسة	
			0.010	٢٠ ثانية	مصبوغ وممرسر
		0.960	0.950	٤٠ ثانية	
	0.030	0.990	0.980	٦٠ ثانية	

يتضح من جدول (٤١) :

عدم وجود فروق معنوية بين العينات المصبوغة والممرسة سواء باستخدام زمن ٦٠ ثانية أو ٤٠ ثانية وأعطت هذه العينات أعلى ثبات للضوء ، كما لا توجد فروق معنوية بين العينات المصبوغة بدون مرسة والعينات المصبوغة والممرسة باستخدام زمن ٢٠ ثانية وأعطت هذه العينات أقل ثبات للضوء .


تأثير ظروف عملية المرسرة على تحسين خواص القمشة مكملات الملابس المصبوغة بالصبغات الطبيعية

*تقييم الجودة الكلية لتأثير زمن الغمر في الصودا الكاوية على الخواص الطبيعية والميكانيكية للقمش المرمرس المصبوغ :

جدول (٤٢) تقييم الجودة الكلية لتأثير زمن الغمر في الصودا الكاوية على الخواص الطبيعية والميكانيكية

للقماش المرمرس المصبوغ

الترتيب	تقييم الجودة الكلية	الثبات للضوء %	الثبات للعرق %		الثبات للإحتكاك %		الثبات للفسيل %	نسبة الاستطالة %		قوة الشد %		عمق اللون %	الاختبار	العينة
			حمضي	قلوي	رطب	جاف		للحممة	للسداء	للحممة	للسداء			
3	795.00	75.00	70.00	80.00	70.00	70.00	70.00	87.50	82.50	67.50	72.50	50.00	0	مصبوغ بدون مرسرة
4	777.48	75.00	80.00	70.00	60.00	70.00	60.00	75.00	75.00	71.25	85.00	56.23	20 ثانية	مصبوغ ومرمرس
2	880.78	81.25	80.00	80.00	70.00	80.00	70.00	87.50	82.50	75.00	92.50	82.03	40 ثانية	
1	933.75	81.25	80.00	80.00	80.00	70.00	80.00	95.00	87.50	82.50	97.50	100	60 ثانية	



من كل ما سبق : نجد أن العينات المصبوغة والمرسرة باستخدام زمن ٦٠ ثانية حققت أعلى قيم سواء للخواص الطبيعية والميكانيكية أو لخواص الثبات ، ولذلك تم استخدام زمن غمر في الصودا الكاوية ٦٠ ثانية ،

وقد يرجع ذلك لأنه كلما زاد زمن الغمر في الصودا الكاوية زادت درجة التحريم، فعند زمن ٢٠ ، ٤٠ ثانية يحدث تحريم نصفي ، أما الزمن الأمثل للتحريم فهو ٦٠ ثانية ، وينبغي ألا تزيد مدة الغمر عن الحد المطلوب حتى لا تبدأ الصودا الكاوية في التأثير على سليولوز القطن .

الفرض الرابع :

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة حرارة الصودا الكاوية والخواص الطبيعية والميكانيكية وكفاءة الصباغة للقماش الممرسر المصبوغ .

**تأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على الخواص الطبيعية والميكانيكية للقماش الممرسر المصبوغ :

جدول(٤٣)تحليل التباين لتأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على الخواص الطبيعية والميكانيكية للقماش

الممرسر المصبوغ

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	
عمق اللون K/S					
0.01 دال	23.876	2	30.668	61.336	بين المجموعات
		6	1.284	7.707	داخل المجموعات
		8		69.043	المجموع
قوة الشد (كجم) سداء					
0.01 دال	35.739	4	164.400	657.600	بين المجموعات
		10	4.600	46.000	داخل المجموعات
		14		703.600	المجموع
لحمية					
0.01 دال	33.922	4	260.067	1040.267	بين المجموعات
		10	7.667	76.667	داخل المجموعات
		14		1116.934	المجموع
نسبة الإستطالة (%) سداء					
0.01 دال	12.917	4	12.917	51.666	بين المجموعات
		10	1.000	10.000	داخل المجموعات
		14		61.666	المجموع
لحمية					
0.01 دال	22.454	4	28.442	113.767	بين المجموعات
		10	1.267	12.667	داخل المجموعات
		14		126.434	المجموع

يتضح من جدول(٤٣) أن جميع قيم (ف) كانت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0.01) ، مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة حرارة الصودا الكاوية والخواص الطبيعية والميكانيكية للقماش الممرسر المصبوغ، ولعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

١- عمق اللون K/S :

جدول (٤٤) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على عمق اللون

مصبوغ وممرسر		مصبوغ بدون مرصرة م = 6.900	عمق اللون K/S	
مصبوغ وممرسر ٥٥ درجة م = 10.100	درجة حرارة الغرفة م = 13.800		مصبوغ بدون مرصرة	مصبوغ وممرسر
			مصبوغ بدون مرصرة	
		**6.900	درجة حرارة الغرفة	
	**3.700	**3.200	٥٥ درجة	

يتضح من جدول (٤٤) أن:

أعلى عمق للون كان للعينات المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة الغرفة ، وأقل عمق للون كان للعينات المصبوغة بدون مرصرة ، ويظهر التأثير المعنوي القوي بين العينات .

٢- قوة الشد (كجم) :

أولاً : قوة الشد فى اتجاه السداء :

جدول (٤٥) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على قوة الشد فى اتجاه السداء

مصبوغ وممرسر		مصبوغ بدون مرصرة	أبيض وممرسر		سداء
مصبوغ وممرسر ٥٥ درجة م = 72.000	درجة حرارة الغرفة م = 78.000		مصبوغ بدون مرصرة م = 58.000	أبيض وممرسر ٥٥ درجة م = 66.000	
					أبيض وممرسر
				**4.000	درجة حرارة الغرفة ٥٥ درجة
			**8.000	**12.000	مصبوغ بدون مرصرة
		**20.000	**12.000	**8.000	مصبوغ وممرسر
	**6.000	**14.000	**6.000	*2.000	درجة حرارة الغرفة ٥٥ درجة

يتضح من جدول (٤٥) أن:

أعلى قوة شد فى اتجاه السداء كانت للعينات المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة الغرفة ، بينما كانت أقل قوة شد فى اتجاه السداء للعينات المصبوغة بدون مرصرة .

ثانيا : قوة الشد فى اتجاه اللحمة :

جدول (٤٦) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على قوة الشد فى اتجاه اللحمة

مصبوغ وممرسر		مصبوغ بدون مرصرة م = 54.000	أبيض وممرسر		لحمة
مصبوغ وممرسر ٥٥ درجة	درجة حرارة الغرفة م = 66.000		٥٥ درجة م = 42.000	درجة حرارة الغرفة م = 59.000	
					أبيض وممرسر
				**17.000	درجة حرارة الغرفة ٥٥ درجة
			**12.000	**5.000	مصبوغ بدون مرصرة
		**12.000	**24.000	**7.000	مصبوغ وممرسر
	**20.000	**8.000	**4.000	**13.000	درجة حرارة الغرفة ٥٥ درجة

يتضح من جدول (٤٦) أن:

أعلى قوة شد فى اتجاه اللحمة كانت للعينات المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة الغرفة ، بينما كانت أقل قوة شد فى اتجاه اللحمة للعينات غير المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة ٥٥ درجة مئوية .

٣- نسبة الاستطالة (%):

أولا : نسبة الاستطالة فى اتجاه السداء :

جدول (٤٧) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على نسبة الاستطالة فى اتجاه السداء

مصبوغ وممرسر		مصبوغ بدون مرصرة م = 16.510	أبيض وممرسر		سداء
مصبوغ وممرسر ٥٥ درجة	درجة حرارة الغرفة م = 17.500		٥٥ درجة م = 12.500	درجة حرارة الغرفة م = 16.500	
					أبيض وممرسر
				**4.000	درجة حرارة الغرفة ٥٥ درجة
			**4.010	-0.010	مصبوغ بدون مرصرة
		*0.990	**5.000	*1.000	مصبوغ وممرسر
	**3.500	**2.510	**1.500	**2.500	درجة حرارة الغرفة ٥٥ درجة

يتضح من جدول (٤٧) أن:

أعلى نسبة استطالة فى اتجاه السداء كانت للعينات المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة الغرفة ، بينما كانت أقل نسبة استطالة فى اتجاه السداء للعينات غير المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة ٥٥ درجة مئوية .

ثانياً: نسبة الاستطالة فى اتجاه اللحمة :

جدول (٤٨)

اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على نسبة الاستطالة فى اتجاه اللحمة

مصبوغ وممرسر		مصبوغ بدون	أبيض وممرسر		لحمة
مصبوغ وممرسر	مصبوغ وممرسر	مصبوغ بدون	أبيض وممرسر	أبيض وممرسر	
درجة ٥٥	درجة حرارة الغرفة	مرسرة	درجة ٥٥	درجة حرارة الغرفة	
م = 13.000	م = 19.000	م = 17.500	م = 12.500	م = 18.990	
				**6.490	أبيض وممرسر
			**5.000	**1.490	مصبوغ بدون مرسرة
		**1.500	**6.500	-0.010	مصبوغ وممرسر
	**6.000	**4.500	*0.500	**5.990	مصبوغ وممرسر

يتضح من جدول (٤٨) : عدم وجود فروق معنوية بين العينات المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة الغرفة والعيّنات غير المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة الغرفة وحقت هذه العينات أعلى نسبة استطالة فى اتجاه اللحمة ، بينما كانت أقل نسبة استطالة فى اتجاه اللحمة للعينات غير المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة ٥٥ مئوية .

**من الجداول (٤٥ : ٤٨) :

- وبمقارنة درجتى حرارة الصودا الكاوية فى العينات المصبوغة والممرسرة بنفس درجتى الحرارة فى العينات غير المصبوغة والممرسرة نجد أن العينات المصبوغة والممرسرة أعطت قيم أعلى من العينات غير المصبوغة والممرسرة مما يعنى أن عملية الصباغة بالصبغات الطبيعية حسنت من قوة الشد والاستطالة فى كلا الاتجاهين .
- كما نجد أن العينات المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة الغرفة حققت قيم أعلى من العينات المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة ٥٥ مئوية ، ويرجع ذلك لأن الروابط الجليكوزية فى جزئى السليلوز تقاوم التحلل بالقلوى عند درجات الحرارة العادية بينما بالتسخين تذوب بعض أجزاء السليلوز وتذهب فى المحلول . (سالى أحمد : ٢٠٠٥) أى أنه بزيادة درجة الحرارة يؤثر على السليلوز وبالتالي تؤثر على قوة الشد .

**تأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على خواص ثبات اللون للقماش الممرسر المصبوغ :

جدول (٤٩) تحليل التباين لتأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على خواص الثبات للقماش الممرسر المصبوغ

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	
الثبات للفسيل					
0.01 دال	5.914	2	4.908	9.817	بين المجموعات
		6	0.830	4.980	داخل المجموعات
		8		14.797	المجموع
الثبات للاحتكاك جاف					
0.01 دال	6.209	2	4.918	9.836	بين المجموعات
		6	0.792	4.752	داخل المجموعات
		8		14.588	المجموع
رطب					
0.01 دال	5.008	2	4.449	8.898	بين المجموعات
		6	0.888	5.331	داخل المجموعات
		8		14.229	المجموع
الثبات للعرق قلوئى					
0.640 غير دال	0.480	2	0.961	1.921	بين المجموعات
		6	2.000	12.000	داخل المجموعات
		8		13.921	المجموع
حامضى					
0.05 دال	3.424	2	2.317	4.635	بين المجموعات
		6	0.677	4.061	داخل المجموعات
		8		8.696	المجموع
الثبات للضوء					
0.01 دال	5.310	2	23.388	46.776	بين المجموعات
		6	4.404	26.427	داخل المجموعات
		8		73.203	المجموع

يتضح من جدول (٤٩) أن جميع قيم (ف) كانت دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (0.01) ما عدا الثبات للعرق (قلوى) فكانت غير دالة والثبات للعرق (حامضى) كانت (ف) دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (٠.٠٥)، مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة حرارة الصودا الكاوية وخواص الثبات للقماش الممرسر المصبوغ، ولتعرف اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

١- الثبات للغسيل :

جدول (٥٠) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على الثبات للغسيل

مصبوغ وممرسر		مصبوغ بدون مرسة م = 3.150	الثبات للغسيل	
٥٥ درجة	درجة حرارة الغرفة م = 4.000		مصبوغ بدون مرسة	مصبوغ وممرسر
م = 3.220	م = 4.000		درجة حرارة الغرفة	٥٥ درجة
			مصبوغ بدون مرسة	
		**0.850	مصبوغ وممرسر	٥٥ درجة
	*0.780	-0.070		

يتضح من جدول (٥٠) أن: العينات المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة الغرفة أعطت أعلى ثبات للغسيل ، بينما لا توجد فروق معنوية بين العينات المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة ٥٥ درجة مئوية والعينات المصبوغة بدون مرسة .

٢- الثبات للاحتكاك :

أولاً : الثبات للاحتكاك (جاف) :

جدول (٥١) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على الثبات للاحتكاك (جاف)

مصبوغ وممرسر		مصبوغ بدون مرسة م = 3.180	جاف	
٥٥ درجة	درجة حرارة الغرفة م = 3.200		مصبوغ بدون مرسة	مصبوغ وممرسر
م = 4.000	م = 3.200		درجة حرارة الغرفة	٥٥ درجة
			مصبوغ بدون مرسة	
		-0.020	مصبوغ وممرسر	٥٥ درجة
	**0.800	**0.820		

يتضح من جدول (٥١) أن: العينات المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة ٥٥ درجة مئوية أعطت أعلى ثبات للاحتكاك (جاف) ، بينما لا توجد فروق معنوية بين العينات المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة الغرفة والعينات المصبوغة بدون مرسة .

ثانياً : الثبات للاحتكاك (رطب) :

جدول (٥٢) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على الثبات للاحتكاك (رطب)

مصبوغ وممرسر		مصبوغ بدون مرسة م = 3.510	رطب	
٥٥ درجة	درجة حرارة الغرفة م = 4.000		مصبوغ بدون مرسة	مصبوغ وممرسر
م = 3.000	م = 4.000		درجة حرارة الغرفة	٥٥ درجة
			مصبوغ بدون مرسة	
		‡0.490	مصبوغ وممرسر	٥٥ درجة
	‡‡1.000	‡0.510		

يتضح من جدول (٥٢) أن: العينات المصبوغة والمرسرة عند درجة حرارة الغرفة حققت أعلى ثبات للاحتكاك (رطب) ، بينما أعطت العينات المصبوغة والمرسرة عند درجة حرارة ٥٥ درجة مئوية أقل ثبات للاحتكاك (رطب) .

٣- الثبات للعرق :

الثبات للعرق (حامض) :

جدول (٥٣) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على الثبات للعرق (حامض)

مصبوغ ومرسر		مصبوغ بدون مرسرة م = 3.260	حامض	
درجة حرارة الغرفة م = 4.000	٥٥ درجة م = 3.950		مصبوغ بدون مرسرة	مصبوغ ومرسر
		*0.740	مصبوغ بدون مرسرة	مصبوغ
		*0.690	درجة حرارة الغرفة	وممرسر
	-0.050		٥٥ درجة	

يتضح من جدول (٥٣):

عدم وجود فروق معنوية بين العينات المصبوغة والمرسرة سواء عند درجة حرارة الغرفة أو عند درجة حرارة ٥٥ درجة مئوية، وأعطت العينات المصبوغة بدون مرسرة قيم أقل من العينات المصبوغة والمرسرة .

٤- الثبات للضوء :

جدول (٥٤) اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على الثبات للضوء

مصبوغ ومرسر		مصبوغ بدون مرسرة م = 6.000	الثبات للضوء	
درجة حرارة الغرفة م = 6.500	٥٥ درجة م = 7.000		مصبوغ بدون مرسرة	مصبوغ ومرسر
		*0.500	مصبوغ بدون مرسرة	مصبوغ
		**1.000	درجة حرارة الغرفة	وممرسر
	*0.500		٥٥ درجة	

يتضح من جدول (٥٤) أن: العينات المصبوغة والمرسرة عند درجة حرارة ٥٥ درجة مئوية حققت أعلى ثبات للضوء ، بينما أعطت العينات المصبوغة بدون مرسرة أقل ثبات للضوء .


تأثير ظروف عملية المرسرة على تحسين خواص اقمشة مكملات الملابس المصبوغة بالصبغات الطبيعية

**تقييم الجودة الكلية لتأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على الخواص الطبيعية والميكانيكية للقماش الممرسر المصبوغ :

جدول (٥٥) تقييم الجودة الكلية لتأثير درجة حرارة الصودا الكاوية على الخواص الطبيعية والميكانيكية

لقماش الممرسر المصبوغ

العينة	الاختبار	عق اللون %	قوة الشد %		نسبة الاستطالة %		الثبات للغسيل %		الثبات للإحتكاك %		الثبات للضوء	التقييم الجودة الكلية	الترتيب
			السداى	اللحمة	السداى	اللحمة	جاف	رطب	قلوي	حامضي			
			الشد	الشد	الشد	الشد	الشد	الشد	الشد	الشد			
مصبوغ بدون مرسرة	0	50.00	72.50	67.50	82.50	87.50	70.00	70.00	70.00	70.00	75.00	795.00	3
مصبوغ ومرسرة	درجة الغرفة	100	97.50	82.50	87.50	95	80.00	80.00	80.00	80.00	81.25	933.75	1
مصبوغ ومرسرة	55 درجة	73.19	90.00	57.50	70.00	65.00	70.00	80.00	80.00	60.00	87.50	813.19	2



من كل ما سبق : نجد أن العينات المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة الغرفة حققت أعلى قيم في الخواص الطبيعية والميكانيكية ، أما بالنسبة لخواص الثبات فحققت تلك العينات أعلى قيم ماعدا في الثبات للاحتكاك (جاف) والثبات للضوء فكان التفوق للعينات المصبوغة والممرسرة عند درجة حرارة ٥٥ درجة مئوية وفي الثبات للعرق (قلوي) فكان غير دال وفي الثبات للعرق (حامضي) تساوت العينات المصبوغة والممرسرة عند درجتى الحرارة فلم توجد فروق معنوية بينهما .

التوصيات :

- ١- الاستفادة من عملية المرسرة فى تحسين خاصية قوة الشد للأقمشة التى تحتاج لذلك .
- ٢- إجراء المرسرة للأقمشة المراد صباغتها حيث يؤدي ذلك لزيادة امتصاص الصبغة وبالتالي زيادة عمق اللون.
- ٣- تشجيع استخدام الصبغات الطبيعية والعمل على تطوير أسواقها لكونها صديقة للبيئة .
- ٤- البحث عن نباتات جديدة للحصول على تأثيرات لونية جديدة ومحاولة التوصل لدرجات ثبات جيدة لها مع مراعاة الحفاظ على التوازن البيئى .
- ٥- التوسع فى دراسة الصبغات الطبيعية لتحسين خواصها وتقليل استخدام المثبتات المعدنية معها .
- ٦- فرض الرقابة الدائمة على الصبغات المستوردة ومصانع صباغة المنسوجات وتطبيق قوانين حماية المستهلك والاتفاقيات البيئية المحلية والدولية.

المراجع :

- ١- نشوة عبد الرؤوف توفيق عبد الحليم : " تأثير بعض التراكيب البنائية للأقمشة السليلوزية والمعالجات الأولية والتجهيز على بعض خواصها الوظيفية وقابليتها للتنظيف "، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، ٢٠٠٣ م .
- ٢- نبيل عبد الباسط إبراهيم : " التحضيرات الأولية للألياف السليلوزية ومخلوطاتها "، الاتجاهات الحديثة فى تحضير وتجهيز الألياف النسجية، الطبعة الثانية، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وزارة الدولة لشئون البحث العلمى، ٢١ يونيو ٢٠٠٠ م .
- ٣- فوزى سعيد زكى شريف : " الأساليب العلمية والفنية الحديثة وإمكانية الاستفادة منها فى تصنيع منتجات ملبسية مقاومة للاحتراق "، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، ٢٠٠٤م .
- ٤- على على حبيش : " نحو وضع خريطة تكنولوجية (Roadmap) للصناعة النسجية فى مصر "، مشروع زيادة القدرة التنافسية للصناعات النسجية (تنمية القدرات البشرية فى مجال التشغيل الرطب للمنسوجات)، الجزء الأول، غرفة الصناعات النسجية المصرية، القاهرة، ٢٠٠٢ م .
- ٥- على على حبيش : "التطور فى كيمياء وتكنولوجيا المواد النسجية"، الاتجاهات الحديثة فى تحضير وتجهيز الألياف النسجية، الطبعة الثانية، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وزارة الدولة لشئون البحث العلمى، ٢١ يونيو ٢٠٠٠ م .
- ٦- أحمد رفعت معوض رزق النساج : " تأثير اختلاف بعض تقنيات التجهيزات الأولية والصبغة لخيوط الحياكة القطنية والمخلوطة على خواصها الوظيفية "، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة طنطا، ٢٠١١ م .

7-Vasugi Raja, Coimbatore, V Subramaniam: "Effect of mercerization on cotton fabrics properties", The Indian Textile Journal, March 2003.

- ٨- سحر عبد المجيد عبد المجيد محمد على : " دراسة اختلاف تأثير استخدام كلا من الصبغات الطبيعية والصناعية على متانة المنسوجات المختلفة " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، ٢٠٠٨ م .
- ٩- لمياء إبراهيم أحمد عبد الفتاح : " تأثير عمليات العناية على خواص بعض الأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية وإمكانية استخدامها في صناعة الملابس الجاهزة " ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، ٢٠٠٤ م .
- ١٠- أحمد توفيق العارف : " الصباغة والصبغات (الأسس والمبادئ لكيمياء الصبغات وطرق الصباغة) " ، الاتجاهات الحديثة في تحضير وتجهيز الألياف النسجية ، الطبعة الثانية ، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، وزارة الدولة لشئون البحث العلمي ، ٢١ يونية ٢٠٠٠ م .
- ١١- هيام دمرداش حسين الغزالي ، ممدوح بهجت الحسامي ، رشدي على عيد : " تأثير صباغة الصوف بالصبغات الطبيعية على بعض خواص الأداء الوظيفي للمنتج النهائي " ، مجلة الاقتصاد المنزلي ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، مجلد (١٧) ، العدد (٢/١) ، يناير وإبريل ٢٠٠٧ م .
- 12-Alessandra Carrubba: "Vegetable extracts as natural sources of dyes", Acta horticulture, No. 457, 1998.
- 13-Jani, M.L.C.: "Present status of natural dyes", Colourage, Vol 46, July 1999.
- ١٤- داليا فاروق سليمان السيد : " تأثير استخدام بعض التراكيب البنائية والصبغات الآمنة بيئيا على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس الأطفال " رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، ٢٠١٠م.
- ١٥- رحاب طه حسين شريدح : " تأثير اختلاف عدة الأقمشة الأطلسية المنتجة ببعض أساليب الغزل المختلفة على قابليتها للتجهيز والصباغة الصديقة للبيئة " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة طنطا ، ٢٠٠٦ م .
- ١٦- رانيا محمد أحمد حمودة : " الصبغات الطبيعية واستخدامها على الأقمشة الصوفية والمخلوطة المستخدمة في ملابس الأطفال " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، ٢٠٠٣ م .
- ١٧- منى مصطفى كامل : " الصبغات الطبيعية " ، الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسجية ، برنامج تنمية القوى البشرية ، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، المركز القومي للبحوث ، الجزء الثاني ، ٢٠٠٤ م .
- ١٨- إيريني سمير مسيحه داود : " تأثير بعض عوامل التركيب البنائي للأقمشة السليلوزية المصبوغة بالصبغات الطبيعية على خواص الأداء الوظيفي لأغطية الرأس " ، المؤتمر العربي الثاني عشر للاقتصاد المنزلي (الاقتصاد المنزلي والتنمية البشرية) ، مجلة الاقتصاد المنزلي ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، مجلد (١٨) ، عدد (٣) ، ٢٠٠٨ م .
- 19-Sanad , Suzan H. , A.A.Ramadam : " Effect of dyeing cotton fabrics with natural dye (Henna) and synthetic dye (Remazol blue) on some mechanical

properties and stability to light exposure ” , cotton research institute , Giza , 2004 .

- ٢٠- رشدى على أحمد عيد ، حنان حسنى يشار، رشا محمد نجيب مبارك : " إمكانية الاستفادة من التطريز بشرائط الساتان لإثراء القيم الجمالية لبعض النماذج المنضدة للملابس المحجبات ومكملاتها " ، المؤتمر العربى الثالث عشر للاقتصاد المنزلى (الاقتصاد المنزلى فى ضوء المتغيرات الاقتصادية المعاصرة)، مجلة الاقتصاد المنزلى ، كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، مجلد (١٩) ، عدد (٤) ، ٢٠٠٩ م .
- ٢١- عتاب عياد عبد الستار أبو عياد : " استخدام الوحدات الزخرفية البيزنطية فى ابتكار بعض التصميمات للملابس الخارجية للسيدات ومكملاتها " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، ٢٠٠٧ م .
- ٢٢- هند محمد وهبه القرش : " دراسه للمكملات الملابسية لطلبة مرحلة التعليم الأساسى كمدخل للتذوق الملابسى" ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، ٢٠٠٨ م .
- ٢٣- أمانى السيد عبد المقصود : " فعالية برنامج تدريبي لتنمية تذوق مكملات الزى لدى طالبات المرحلة المهنية بمدارس التربية الفكرية " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، ٢٠٠٩ م .
- ٢٤- منار محمد رشاد معروف محمد : " إمكانية الاستفادة من الخواص الحرارية للأقمشة الصناعية فى إثراء القيم الجمالية والفنية فى مجال مكملات الملابس " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، ٢٠٠٩ م .
- ٢٥- سحر أحمد عبد الفتاح خضر : " دراسة بعض العوامل التى تؤثر على اختيار المراهقات لمكملات ملابسهن" ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، ٢٠١١ م .
- ٢٦- سالى أحمد أحمد العشماوى : " تأثير اختلاف بعض الأساليب التطبيقية ومراحل التجهيز المختلفة باستخدام مواد آمنة بيئيا على الخواص الوظيفية للأقمشة الوبرية " ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، ٢٠٠٥ م .

The Effect Of Conditions Mercerization Process To Improve The Properties Of Clothing Accessories Fabrics Which Dyed By Natural Dyes

Dr. Assmaa Samy Abd-ELaty * ***Dr. Rania Mohamed Ahmed*** **

Abstract

Highlights the great importance of the textile industry and knitting as well as the finishing industry (including desizing, scouring, bleaching, mercerization(accourding to the type of material and the final product) , dyeing, printing, finishing) in meeting the needs of the garment industry, and expand prosperity and enable them to compete in domestic and international markets, and the concomitantof high added value, as well as by raising the efficiency and level of processing industry exports a great deal of value-added processed fabrics rather large exported in the form of raw material.It is necessary to comply with the legislation on textiles following the environmentally cleaner production methods to maintain a presence in the market and increase competitiveness.

The phenomenon of finery phenomenon humanitarian impression by man since ancient times it is difficult to determine the date of this relationship which has evolved succession times and in different regions and also the impact factors of civilization-changing, but something remains constant and connected no matter how different these factors, namely the human desire to decking. And clothing accessories with significant economic value where it can be changed by using a single uniform on more than one occasion, and the accessories are the final touch that without it the external appearance of the individual not completed, and therefore clothing accessories phenomenon worthy of study and research.

So interested in current research studying the effect of conditions mercerization process to improve the properties of clothing accessories

* Lecturers: Clothes and Textiles, Home Economics Department, Faculty of Specific Education, Tanta University

** Ass. Prof. of Clothes and Textile, Home Economics Department, Faculty of Specific Education, Tanta University

fabrics which dyed by natural dyes and in order to: Identify the effect metal mordants on fabrics mercerized and dyed by natural dyes, to reach the most appropriate (concentration of soda caustic, time to the process of immersion in caustic soda, temperature of caustic soda) achieves the highest quality of fabrics under research, recognize the difference between samples mercerized and dyed and both of samples mercerized without dye and dyed samples without merce.

Testing has been made: tensile strength, percentage elongation, color depth, Tests for color fastness to (washing, rubbing (dry, wet), perspiration (alkaline, acidic), light) and then was to use the method statistical manner and conduct quality assessment of the results of these tests, and the most important the findings of the research:

- 1- Samples mercerized and dyed using Chrome mordant achieved the highest values of the measured properties.
- 2- Samples dyed and mercerized using caustic soda concentration of 250 g/l achieved the highest values of the measured properties.
- 3- Samples dyed and mercerized using immersion time in soda 60 seconds achieved the highest values of the measured properties.
- 4- Samples dyed and mercerized at room temperature achieved the highest values of the physical properties and mechanical, but for the properties of stability those samples achieved highest values except in the color fastness to rubbing (dry) and color fastness to light was the superiority of the samples dyed and mercerized at a temperature of 55° C and in the color fastness to perspiration (alkaline) was not D. At the color fastness to perspiration (acidic) samples dyed and mercerized were equal in both degree of the heat where did no significant differences between them.