
تأثير نوع المنظف الصناعي على الخواص الوظيفية لبعض الأقمشة الصوفية المخلوطة*

إعداد

أ. د. عادل جمال الدين الهنداوى د. صفاء صبرى الصعیدى

أستاذ النسيج والملابس مدرس الملابس والنسيج

وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية التربية النوعية

جامعة طنطا

مدرس الملابس والنسيج
كلية التربية النوعية – جامعة المنصورة

أ. مروة عبد السلام أبوالفضل

باحث ماجستير

مجلة بحوث التربية النوعية – جامعة المنصورة

العدد السابع عشر – مايو ٢٠١٠

* بحث مستقل من رسالة ماجستير.

تأثير نوع المنظف الصناعي على الخواص الوظيفية

*بعض الأقمشة الصوفية المخلوطة

أ. د. عادل جمال الدين الحنداوى د. صفاء صبرى الصعیدي أ. مروة عبد السلام أبوالفضل

ملخص البحث

تتأثر استجابة الملابس للاتساخ وقابليتها للتنظيف بنوع الأقمشة المستخدمة في صناعتها وبالتالي تغير طرق العناية بالملابس وتنظيفها وفقاً للخواص العامة لكل نوع من أنواع الأقمشة؛ حيث تختلف الأقمشة فيما بينها من حيث مدى تأثيرها بطرق التنظيف المختلفة ، ومواد التنظيف المستخدمة ، ودرجات الحرارة والזמן الذي تتم فيه عملية التنظيف ، وغيرها من العوامل الأخرى ، وتحتاج الملابس الصوفية عند التنظيف لعناية خاصة وذلك لتفادي التلف والعيوب التي قد تطرأ على الأقمشة أثناء عملية التنظيف .

لذا يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير نوع المنظفات الصناعية على الخواص الوظيفية للأقمشة الصوفية المخلوطة المستخدمة (٪ صوف، ٪ بولي استر، ٪ اكريليك) - (٪ بولي استر، ٪ اكريليك) - (٪ صوف، ٪ اكريليك) - (٪ بولي استر، ٪ نايلون)

- استخدمت عدد ٣ منظفات مختلفة وهي (أريال - برسيل - بيوكلينا) عند درجة تركيز ٢٣٠ مللى لتر

- درجة حرارة الغسيل المستخدمة في غسيل الأقمشة ٤٠ مئوية لكل العينات

- عدد مرات الغسيل : ٥ غسلات متتالية

- استخدمت طريقة الغسيل الآوتوماتيك وبرنامج غسيل ثابت لإجراء تجارب البحث وهو برنامج M الخاص بالصوف

- تم إجراء اختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المغسولة تحت تجربة البحث وكانت كما يلى :

وزن المتر المربع(جم / م^٢)، قوة الشد(كجم)، النسبة المئوية للإستطالة(٪)، مقاومة الأقمشة للتجمد(٪)، النسبة المئوية للإنكماش(٪)، مقاومة الأقمشة للتبيير، مقاومة الأقمشة للإحتكاك الجاف والمبلل، ونعومة ملمس الأقمشة.

^{*} بحث مستقل من رسالة ماجستير.

وكانت النتائج كما يلى :

حققت الأقمشة المفسولة بالمنظف بيوكالينا افضل الموصفات يليها المنظفان بيرسييل واريال وكان متساوين في تأثيرهما على الأقمشة تحت الدراسة ، وثبت بالتجربة العملية ان الأقمشة الصوفية المخلوطة بالبولي استر بنسبة (٤٥٪ صوف ، ٥٥٪ بولي استر) ذات التركيب النسجي مبرد ١/٢ والمستخدمة في البحث هي افضل الأقمشة من حيث عدم تأثير معظم خواصها تأثيرا معنويا نتيجة استخدام المنظفات الصناعية المستخدمة في البحث.

EFFECT OF THE TYPE SYNTHETIC DETERGENTS ON FUNCTIONAL PROPERTIES OF SOME BLENDED WOOL CLOTHING

ABSTRACT

Woolen clothes need a special care in order to avoid damage and defects which occur on clothes during the process of cleaning .

So the aim of this research is to find the effects of some detergents on the physical and mechanical properties of the washed fabrics.

Following fabrics are used

(70%wool - 30%polyester).(20% wool-30% polyester- 50% poly acrylic)-(70%wool- 30%poly acrylic)-(45%wool- 55 %polyester)-(55%wool-45%nylon)

Three different sorts of detergents are used

(arial – persil-bio cleana)and concentration rate (230)ml.

-automatic laundry process was served

-Experiments for physical and mechanical fabric properties were executed after washing as:-

- 1-strength and elongation test.
- 2-weight of square meter test.
- 3-shrinkinge test.
- 4-wrinkle resistance test.
- 5-pilling test
- 6-friction test
- 7-handle test

following results were obtained detergents

fabrics washed with Bio cleana show the best properties compared with other detergents.

Persil and arial have some effect on the physical and mechanical properties of the washed fabrics.

Experiment proved that woolen fabrics blended polyster (40% wool-55%polyster)with the twill syructure from (2/1)show the best aspects.

Compared with other fabrics. Which Cant be effect by using detergent

تأثير نوع المنسف الصناعي على الخواص الوظيفية

بعض الأقمشة الصوفية المخلوطة*

أ. د. عادل جمال الدين الحنداوى د. صفاء صبرى الصعیدى أ. مروة عبد السلام أبوالفضل

المقدمة

١- خواص الصوف

يعتبر الصوف من أول الخامات التي استخدمت في صناعة الملابس وهو من أفضل الخامات النسيجية الطبيعية استعمالاً بعد خامة القطن لما يتمتع به من خصائص وصفات ممتازة ومتنوعة سواء الطبيعية منها أو الميكانيكية مما يجعلها أكثر استخداماً في صناعة الغزل والنسيج على مستوى العالم في إنتاج أقمشة صوفية ذات جودة عالية^(١)

١-١ الخواص الطبيعية للصوف :

١- دقة الشعيرات : Fineness تعتبر دقة الشعيرات من أهم الخواص التي تحدد جودة ونعومة الصوف ، فكلما كانت الشعيرات دقيقة ساعد هذا في الحصول على خيوط رفيعة ناعمة ، ويتراوح قطر الشعيرة بين ١٠ - ٧٠ ميكرون^(٤)

٢- المرونة : Elasticity يعتبر الصوف من أكثر خامات النسيج مرونة حيث أنه يمكن سحب شعيراته من ٢٥ - ٣٠٪ من طولها دون أن تقطع بشرط عدم دوام الشد إلى مدة طويلة وتزداد درجة مرونة الصوف عدد تعرضه للرطوبة والماء الساخن وفي هذه الحالة يمكن مطهه وتكييفه بالشكل المطلوب ، وعند تجفيفه يحتفظ بالشكل الذي أعطى له^(٣)

٣- المثانة : Strength يتميز الصوف بمتانته وقوته تحمله وهو يتافق مع القطن في هذه الخاصية ولكنها تعتبر أقل متانة من الحرير الطبيعي والكتان ، وتأثر متانة الألياف بالعوامل الجوية حيث تصبح خشنة قليلة المرونة سهلة القص في الأجواء شديدة الحرارة كما تتأثر كذلك بدرجة الرطوبة في الجو^(٤).

٤- الصلابة : Rigidity تمثل الصلابة القوة المضادة لبرم الشعيرات وهذه الخاصية أهميتها في عملية الغزل ، وتعتمد هذه الخاصية أساساً على كمية الماء المتتصنة في شعيرات الصوف ولذا فإن صلابة الشعيرات الجافة تعد أكبر بمقدار ١٥٪ مرة من الشعيرات المبتلة ، ولذا تستخدم عملية الترتيب أثناء عملية الغزل حتى يسهل برم الصوف .

* بحث مستقل من رسالة ماجستير.

- **الطول : Length** يتراوح طول شعيرات الصوف ما بين (بوصة ، ١٥ بوصة) ونظرًا لوجود التموجات فإن الطول الصحيح للشعيرة من الصعب قياسه وكلما زادت عدد التموجات كلما زاد طول الشعيرة^(٤).
- **امتصاص الرطوبة : Relative Humidity** يمتاز الصوف بسهولة امتصاصه للرطوبة وهي خاصية مهمة عند الاستعمال في الملابس الداخلية حيث يمتص كميات كبيرة من الرطوبة التي يفرزها الجسم بدون الشعور بأنها مبتلة^(٥).
- **التلبيد : Felting** هي خاصية لها أهميتها في الصوف إذ يمتاز بها الصوف عن الألياف الأخرى وهذه الخاصية ناجمة عن وجود الحراسيف بالسطح الخارجي لشعيرات الصوف ، وفي وجود هذه الحراسيف تحت تأثير الحرارة والرطوبة والضغط ومع وجود الثغرات الهوائية يحدث التصاق بين الشعيرات ويتولد احتكاك بين الحراسيف يساعدها على ذلك امتصاص الشعيرات للماء وانتفاخها فتزداد مطاطيتها ومرونتها ويسهل تشابكها والتلاقيها وبازالة هذه المؤثرات تنكمش الشعيرات بشدة وتكون قطعة متمسكة تعرف بخاصية التلبيد^(٦).
- **اللمعان : Luster**: وهي خاصية انعكاس الضوء على القشرة ولها أهميتها في مظهرية بعض المنسوجات التي تتطلب ألواناً زاهية وملعقة ورونق في المظهر ويختلف اللمعان باختلاف نوع الصوف طبقاً للمراعي أو المناخ^(٧).
- **اللون : Colour** يختلف لون الصوف بين الأبيض والسمني والأسود والبني ، غير أن الأبيض بدرجاته المختلفة يمثل الفالبية العظمى من الصوف ، واللون الأبيض مرغوب فيه أكثر من الألوان الأخرى لإمكان صباغته بألوان زاهية أو فاتحة^(٨).
- **الاستطاله : Elongation** لألياف الصوف قدرة على الإستطاله من (٢٥ - ٣٥٪) من أطوالها تحت الظروف القياسية ومن (٢٥ - ٥٠٪) عندما يكون مبتلاً^(٩).
- **التموج : Crimp** هذه الخاصية تساعد على أن تكون الخيوط والأقمشة الصوفية ممتلئة وأسفنجية أي تحتوى على حجم كبير من الهواء وتعطى هذه الخاصية خاصية الدفء للأقمشة الصوفية لأن الهواء المحبوس داخل هذه الفراغات يعمل كعزل حراري قوى التأثير^(١٠).
- **الكتافة النوعية : Specific Gravity** يعتبر الصوف من أخف الخامات وزناً وتحتختلف الكثافة النوعية للصوف باختلاف السائل المستخدم في تحديدها ، وتبلغ تقريباً ١.٣ عند استعمال سائل البنزين^(١١).
- ٢١ **الخواص الكهربائية للصوف :**
- الصوف موصل ردي للكهرباء ولكن من السهل أن يحمل شحنات كهربائية إستاتيكية والتي تؤثر على التشغيل أثناء عملية الغزل والتجهيز الجاف^(١٢).

٢- الخواص الحرارية للصوف :

الصوف موصل ردئ للحرارة فهو يحفظ الحرارة المتولدة من الجسم أثناء الشتاء فيشعر الجسم بالدفء ويعزل حرارة الجو العالية عن الجسم صيفا ، ويرجع ذلك إلى التجاعيد التي ينشأ عن وجودها جيوب أو فراغات هوائية وهذه الجيوب تكون عازلا جيدا بفعل الهواء المحجوز فيها^(٤) .

٣- الخواص الكيميائية للصوف :

١- تأثير القلوبيات : يتآثر الصوف تأثيرا واضحـا بالقلوبيات فيتحلل الصوف وينتسب باستخدام القلوبيات المركزة مثل الصودا الكاوية والبوتاسيـا الكاوية حيث تعمل القلوبيات المركزة على كسر الرابطة الكبريتية المتواجدة بين السلاسل المتغيرة ثم تكسر الروابط الببتيدية الموجودة في سلاسل الببتيد وهذا يؤدي إلى ذوبان الصوف ، ولا يتآثر الصوف بالقلوبيات المخففة مثل كربونات الصوديوم والبوراكـس ، ولذلك تستخدم كربونات الصوديوم في عمليات غسيل الصوف أثناء تصنيعه^(٤) .

٢- تأثير الأحماض : يتباين تأثير الأحماض على الصوف ، فلا تؤثر الأحماض المعدنية المخففة على الصوف ، وينتسب الصوف بسرعة في حامض النيتريك المركـز عنه في حامض الكبريتـيـك ، أما تأثير الأحماض العضوية في الصوف فهو أقل بكثير من تأثير الأحماض المعدنية^(٥) .

٣- تأثير المواد المؤكسدة : تؤثر المواد المؤكسدة على الصوف في أثناء عمليات التبييض ، وفي إزالة البقع ، وكذلك في بعض التجهيزات الالزامية عند تعريض المنسوجات الصوفية لضوء الشمس ، وتقلـل المواد المؤكسدة من متانة الصوف كما أنها تقلـل من كمية الكبريت الموجودة في كيراتين الصوف^(٦) .

٤- تأثير المواد المختزلة : تؤثر المواد المختزلة مثل ثاني أكسيد الكبريت في تبييض الصوف ، إلا أن عملية إزالة اللون هذه تكون مؤقتة حيث يعود اللون تدريجيا بتعرضه للجو عن طريق الأكسدة^(٤) .

٥- تأثير الأملاح : لا يمتـص الصوف بعض الأملاح بسهولة كملح الطعام (كلوريد الصوديوم) ، كبريتات الصوديوم ، كلوريد البوتاسيـم ، وكـبريتات المنجـنيـز حتى لو رفعت محـالـيل هـذـه الأمـلاح إلى درجة الغـليـان ، وتسـتـخدم بعض الأمـلاح كـكلـوريـدـ المنـجـنيـزـ وكـبرـيتـاتـ المنـجـنيـزـ وكـلـوريـدـ الزـنكـ في عملية التـجهـيزـ لـزيـادـةـ وزـنـ المـنسـوجـاتـ^(٧) .

٦- تأثير ضوء الشمس : يتحـلـلـ الصـوفـ عـندـ تـعرـضـهـ لـأشـعـةـ الشـمـسـ الشـدـيدـةـ لـفـتـرـةـ طـوـيـلةـ ، وـتـفـقـدـ الأـلـيـافـ لـونـهـ الطـبـيـعـيـ ويـتـحـولـ إـلـىـ اللـونـ الـبـنـيـ المـصـفـرـ ، وـيـصـبـحـ مـلـمـسـ الـأـلـيـافـ خـشـناـ قـلـيلـ المـتـانـةـ^(٧) .

٧- تأثير الحرارة : يتـأـثرـ الصـوفـ بـالـحرـارـةـ حـيـثـ يـتـحـلـلـ عـنـ دـرـجـةـ ١٤٠ ° مـئـوـيـةـ وـيـتـحـولـ إـلـىـ اللـونـ الـبـنـيـ ، وـيـحـرـقـ الصـوفـ وكـذـلـكـ الـأـلـيـافـ الـبـرـوتـينـيـةـ وـتـبـعـثـ مـنـهـاـ رـائـحةـ الـرـيشـ المـحـرـوقـ^(٧) .

٢. خلط الألياف

خلط الألياف عبارة عن توليفات من أكثر من نوع واحد من الألياف بنسب مختلفة تبعاً لمواصفات المنتج المطلوب والغرض منه مراعاة بعض الجوانب الاقتصادية والأسس الفنية في الصناعة^(١).

وعلى هذا فإن خواص القماش المخلوط يتأثر تأثيراً كبيراً بنوع الألياف المستخدمة ونسبتها في الخلطة، وقد يضم المخلوط نوعين من الألياف الطبيعية مثل خلط الصوف أو الكتان مع القطن، وقد يضم المخلوط أليافاً صناعية مع شعيرات طبيعية بنسب مختلفة^(٢).

١.٢ الخواص المستهدفة من خلط الألياف

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ٦- مقاومة الانصهار والاشتعال . | ١- ثبات الأبعاد . |
| ٧- المطاطية والمرنة . | ٢- زيادة المثانة وال عمر الاستهلاكي . |
| ٨- تحسين ملمس القماش . | ٣- سهولة العناية . |
| ٩- تحسين مظهرية القماش المخلوط . | ٤- مقاومة الكرمشة والتجمد . |
| ١٠- تقليل التوبيخ أو منعه إن أمكن ^(٣) . | ٥- مقاومة العته والعنف . |

٢.٢ تأثير نوع ونسبة الشعيرات في الخلطة :

تتأثر خواص الخيوط المخلوطة تأثيراً كبيراً بنوع ونسبة الشعيرات الموجودة في الخلطة ولتحديد الخلطة المثالية للاستعمال تجرى عدة تجارب معملية لدراسة خواص المخلوطة ومدى تغير الخواص بنوع ونسبة الشعيرات ثم تحدد الخلطة التي تعطي جودة عالية في خواص معينة مطلوبة في الاستعمال^(٤).

٣.٢ خلطات البولي إستر مع الصوف :

استخدمت خلطات البولي إستر / صوف بنجاح كبير في الملابس الخارجية لأنها

تمتاز بالآتي :

- ١- المحافظة على الشكل . ٢- سهولة العناية بها .

سهولة الحصول على تشكييلات كبيرة وحديثة في التصميمات^(٥).

٤.٢ خلطات البولي إكربيليك مع الصوف :

تستخدم خلطات البولي إكربيليك مع الصوف في صناعة الأقمشة الرخوة الناعمة للملابس الحريري والأقمشة الوبيرية، كما تمتاز الأقمشة الناتجة من هذه الخلطة عن الأقمشة المصنوعة من البولي إستر والصوف بخاصية الامتداء والرخاؤة^(٦).

٣- بعض الخواص الوظيفية للأقمشة والعوامل التي تؤثر عليها

- ١- **الملمس** :- يعد ملمس الأقمشة من الخواص الهامة التي تؤثر على راحة الفرد وشعوره بالضيق عند ملامسة القماش لسطح الجسم وتوجد عدة عوامل تحدد ملمس الأقمشة النسيجية مثل قابلية الثنّى وقابلية الاستطالة والمرونة والرجوعية وكثافة القماش ومستوى الاحتكاك السطحي^(٤).
- ٢- **السمك** :- تعتبر خاصية سمك الأقمشة من الخواص الهامة التي تحدد نوعية وأداء هذا القماش حيث أنها ترتبط بخواص الصلابة والانسدال والكرمشة والعزل الحراري ونفاذية الهواء والماء^(٢).
- ٣- **قوية الشد والاستطالة** :- يؤثر متوسط قطر الشعرة بشكل معنوي على قوية شد القماش ، حيث تزداد قوية شد القماش بزيادة متوسط قطر الشعرة وتتجعدها وايضاً بزيادة طولها^(٣).
- ٤- **مقاومة التجعد** :- تعتبر مقاومة التجعد (wrinkle resistance) من الخواص الهامة التي تؤثر على كفاءة الأقمشة في الاستعمال ، وهي الخاصية التي تساعد الانسجة على سهولة استعادة سطحها المفروض بعد تعرضها للتتجعد أثناء الاستعمال^(٥).
- ٥- **مقاومة التآكل** :- تعتبر من الخواص الأساسية التي تؤثر على العمر الاستهلاكي للأقمشة النسيجية إلا أن الانسجة أثناء استعمالها لا تتعرض فقط للاحتكاك وإنما تتعرض أيضاً لجهادات الشد والثنّى ، واللى ، وفي الحالة الجافة والحالة المبللة كما تتعرض لعمليات الغسيل والتجميف والكى وجميعها تؤثر على استهلاك الانسجة وتلفها^(٦).
- ٦- **ثبات الأبعاد** :- يهتم المستهلك دائماً بأن يحتفظ بملابس التي يستعملها بمظهرها بحيث لا يتغير شكلها نتيجة للاتساع غير القابل للاسترجاع ، أو الانكماش الذي يصغر من حجم الملابس نتيجة للانكمash الاسترخائي او نتيجة للانكمash التلبيدي^(٧)
 - أ- **الانكمash الاسترخائي** :- (Relaxation Shrinkage) ويحدث نتيجة البطل التام للأقمشة بعد تصنيعها ، حيث تحرر الشعيرات من الاجهادات التي تكونت فيها أثناء عمليات التصنيع ، فتستعيد طولها الأصلي ، وتقل ابعاد النسيج^(٨).
 - ب- **الانكمash التلبيدي** :- Fellting Shrinkage عند غسل الأقمشة الصوفية يحدث بها تغير في الأبعاد ، فتفقد الملابس حجمها العادي ، كما تفقد رخاؤه نسيجها ومظهرها^(٩).

٤. المنظفات: detergents

١. تعريف المنظف وخواص المنظف العيد:

يعرف المنظف بأنه مركب أو خليط من مركبات لها خاصية التنظيف بسبب وجود خواص طبيعية تتوافر فيها . منها التسبب في خفض التوتر السطحي بين السطوح وبذلك يكون للمنظف القدرة على التبليل والغمر وتكون المستحلبات وتشتت المواد العالقة أو الموجودة بال محلول فمواد التنظيف المائي تتسمى للمواد ذات النشاط السطحي^(١٣) ويتركب الجزء من شقين الأول جاذب للماء وآخر طارد للماء وأن الصابون يتفق مع المنظفات الصناعية في الخاصيتين الآتيتين :-

أ- خفض التوتر السطحي للماء والسوائل بشدة .

ب- خفض قوة الشد بين سطحي التلاقي^(١٤)

ولكن المنظفات الصناعية تختلف عن الصابون في سهولة الذوبان في الماء البارد والساخن وتكون رغوة وفيرة بكمية منظفة قليلة والثبات ضد عسر الماء والأملاح المعدنية ولا يسبب تلبد للنسيج ويمكن إزالة المتبقى من المنظف بسهولة في مرحلة الشطف^(١٥)

٢. المنظفات الصناعية Synthetic detergents

المنظفات الصناعية عبارة عن مواد خاصة مصممة لأغراض التنظيف وإزالة وتشتت وعزل الأوساخ من الملابس وقد ظهرت في الأسواق أنواع عديدة منها مما يصعب على المستهلك اختيار أفضلها للمحافظة على المنسوجات واعطاء أعلى كفاءة تنظيف بأقل الأسعار وتوفير الوقت والجهد^(١٦)

أنواع المنظفات الصناعية

تنحصر أنواع المنظفات الصناعية تحت ثلاثة أقسام رئيسية وهي :

أ- النوع المتعادل : والذي لا يحتوى على أي اضافات خارجية ويصلح لجميع الأغراض ويفضل استخدامه في غسيل القمisan الخفيفة .

ب- نوع يحتوى على قليل من المادة الكلوية وهو يزيد من قدرة المنظف على إزالة الاتساحات العالقة بالملابس ويستخدم في الغسيل الآلى^(١٧).

ج- نوع يعطى رغوة وفيرة أكثر من الصابون ويستخدم في الغسالات العادية والغسيل اليدوى^(١٨).

٣. المنظف الصناعي ودور كل منها في فاعلية المنظف:-

١- المادة النشطة (الفعالة) : حيث يحتوى المنظف على ١٥ - ٤٠٪ من هذه المواد وهي بالتحديد مادة دودسيل بنزين سلفونيت بعملية إزالة للقدارة^(١٩).

- مواد بناء : عادة ما تكون املاح الفوسفات مثل ثنائية الفوسفات وهى تعمل على زيادة فعالية المنظف عن طريق ازالة عسر الماء وزيادة قلويته^(١)
- مواد مائة : لرفع درجة القلوية في ماء الغسيل وزيادة فعالية المنظف وعادة ما تكون من مادة كبريتات الصوديوم وبنسبة ٥٪ وهي تنتج أثناء عملية تحضير المادة الفعالة^(١٥)
- مواد مائعة للتأكل : وغالباً ما تضاف لمنع تآكل الأجزاء المعدنية في ماكينة الغسيل كذلك لقدرتها الكبيرة على التنظيف وهي عادة مادة سليكات الصوديوم وتضاف بنسبة ٥٪^(١٤)
- مبيضات : وهي مواد غير لونيه لها القدرة على جعل الملابس ناصعة البياض ولها القدرة على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية^(١)
- مواد للتأثير النفسي : وهي تساعد على ثبات الرغوة وتقلل من التاثير الضار للمنظف على الجلد كالاحماض والأمينية والاميدات .^(١٠)
- مواد معطره : وهي تضاف للمنظف للتغلب على رائحة المواد الكيميائية المصنوع منها وتعطى رائحة محبيبة للنفس^(١) .

٤- ميكانيكية عمل المنظفات الصناعية :

وعن تفسير ميكانيكية عمل المنظفات الصناعية فإنه عند تركيز معين للمنظف يتكون ما يسمى باليسييل Micelles وهي عبارة عن سلسلة من الجزيئات رأسها جزئي به قابلية الالتصاق بالماء Hydrophilic head وذيلها من جزئي له خاصية طرد الماء Hydrophobic tail فانه يحاول الالتصاق بجزئيات الماء أما الذيل فيبتعد عنه وينجذب إلى جزيئات الدهن فتلتتصق بها وطبقاً لظروف الغسيل تنفصل الاتساقات من الأقمشة وتخرج إلى السطح وعند الشطف يزول الميسيل وتم عملية التنظيف^(١٥)

٥- التجارب العملية

١.٥ عينات الأقمشة :

تم إنتاج عينات الأقمشة تحت البحث بشركة مصر للغزل والنسيج بالمواصفات التالية :

جدول (١) مواصفات الأقمشة المستخدمة تحت الدراسة مجهز

رقم العينة	التركيب النسجي	عدد قتل البوصة بالقماش	نمرة الخيط سداء	عدد الحدفatas / البوصة	نسبة الخلط
١	٢/٢ مبرد	٦٢	٣٦/٢ مترى	٥٢	٧٠٪ صوف ٣٠٪ بولي أستر
٢	٢/٢ مبرد	٦٢	٣٦/٢ مترى	٤٧	٢٠٪ صوف ٥٠٪ اكريليك ٣٠٪ بولي أستر
٣	١/٢ مبرد	٦٥	٤٥/٢ مترى	٥٤	٧٠٪ صوف ٣٠٪ اكريليك
٤	١/٢ مبرد	٧٠	٥٠/٢ مترى	٥٨	٤٥٪ صوف ٥٥٪ بولي أستر
٥	٢/٢ مبرد	٤٨	١٢/١ مترى	٣١	٥٥٪ صوف ٤٥٪ نايلون


٢.٥ الاختبارات التي تم إجراؤها على الأقمشة تحت البحث :

أجريت بعض الاختبارات المعملية على الأقمشة وذلك قبل وبعد دورة الغسيل وذلك لتحديد خواصها المختلفة ومدى تأثيرها بتكرار عمليات العناية وعلاقة هذه الخواص بمتغيرات البحث وذلك بمعامل التجفيف ومراقبة الجودة لمصنع الصوف بشركة مصر للغزل والنسيج بالمرحلة الكبرى وذلك مع مراعاة الابتعاد عن البراسيل وأطراف العينات بمسافة لا تقل عن ١٠/١ من عرض القماش معأخذ العينات في اتجاه المبرد في جو قياسي (رطوبة نسبية $2 \pm 65\%$ ودرجة حرارة $20 \pm 2\%$) وهذه الاختبارات هي :

وزن المتر المربع (جم/م٢)، قوة الشد (كجم)، النسبة المئوية للإسطالة (%)، مقاومة الأقمشة للتجمد (٪)، النسبة المئوية للإنكماش (٪)، مقاومة الأقمشة للتبيير، مقاومة الأقمشة للإحتكاك الجاف والمبلل، ونعومة ملمس الأقمشة.

٦. النتائج والمناقشة

٦.٦ تأثير نوع مسحوق الغسيل على قوة شد القماش في اتجاه السداء



شكل(١) العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل وقوه شد القماش فى اتجاه السداء للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر

جدول(٢): تحليل التباين لتأثير نوع مسحوق الغسيل على قوة شد القماش فى اتجاه السداء للعينات المختلفة

عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر

مصدر التباين	مجموع التربيعات	درجات الحرية	متوسط التربيعات	قيمة فـ F المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة فـ F الجدولية
بين المجموعات	11270.17	2	5635.084	8.785848	0.001151	3.354131
داخل المجموعات	17317.31	27	641.382			
المجموع	28587.48	29				


يوضح شكل (١) العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل وقوه شد القماش فى اتجاه السداء

(كجم) للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر من هذا الشكل ومن التحليل الاحصائى الموضح

بجدول(٢): نجد ان قوه شد القماش فى اتجاه السداء قد تاثرت معنويًا بنوع مسحوق الغسيل عند امان احصائي ١٪ و ، ونلاحظ من هذا الشكل ان اعلى قوه شد للقماش فى اتجاه السداء صاحبت

العينات المغسولة بمسحوق اريال فنجد ان الاقمشة الصوفية (٢٠٪ صوف ، ٥٠٪ اكريليك ، ٣٠٪ بولي استر) مبرد ٢/٢ حفقت اعلى قوة شد عند ٧٢ كجم ويليها العينات المغسولة بمسحوق بيوكلينا حيث حفقت نفس الاقمشة (٢٠٪ صوف ، ٥٠٪ اكريليك ، ٣٠٪ بولي استر) مبرد ٢/٢ اعلى قوة شد عند ٦٢.٦ كجم ويلي مسحوق اريال وبيوكلينا مسحوق بيرسيل لكن الاقمشة (٤٥٪ صوف ، ٥٥٪ بولي ايلون) حفقت اعلى شد لها عند استخدام مسحوق بيرسيل عند ٤٩.٣ كجم

٦- تأثير نوع مسحوق الغسيل على قوة شد القماش في اتجاه اللحمة



شكل (٢): العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل وقوه شد القماش فى اتجاه اللحمة للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر
جدول (٣): تحليل التباين لتأثير نوع مسحوق الغسيل على قوه شد القماش فى اتجاه اللحمة للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر


قيمة F الجدولية	مستوى المعنوية	قيمة F المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
3.219938	0.027061	3.938441	162.6889	2	325.3778	بين المجموعات
			41.30794	42	1734.933	داخل المجموعات
				44	2060.311	المجموع

يوضح شكل (٢) العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل وقوه شد القماش فى اتجاه اللحمة للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر من هذا الشكل ومن التحليل الاحصائى الموضح بجدول (٣) نجد ان قوه شد القماش فى اتجاه اللحمة كجم قد تاثرت معنويًا بنوع مسحوق الغسيل عند امان

تأثير نوع المنشف الصناعي على الخواص الوظيفية لبعض الأقمشة الصوفية

احصائي ١٠ يشير شكل(٢) ان اعلى قوة شد للقماش في اتجاه اللحمة صاحبت الاقمشة المفسولة بمسحوق بيوكلينا حيث حققت كلًا من الاقمشة (٣٠٪ صوف، ٧٠٪ بولي استر) والاقمشة (٢٠٪ صوف، ٥٠٪ اكريليك، ٣٠٪ بولي استر) و الاقمشة (٧٠٪ صوف، ٣٠٪ بولي استر) اعلى قوة شد لهم بمقادير ٤٧.٦ كجم ، ٤٦.٦ كجم على الترتيب كما حققت الاقمشة (٤٥٪ صوف، ٥٥٪ بولي استر) اعلى قوة شد لها عند استخدام مسحوق بيرسيل بمقدار ٥٠ كجم وايضا حققت الاقمشة (٤٥٪ صوف، ٤٥٪ نايلون) اعلى قوة شد لها عند استخدام مسحوق بيرسيل بمقدار ٣٦.٦ كجم .

٣ـ تأثير نوع مسحوق الغسيل على استطالة القماش في اتجاه السداء



شكل(٣): العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل واستطالة القماش في اتجاه السداء للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر

جدول(٤): تحليل التباين لتأثير نوع مسحوق الغسيل على استطالة القماش في اتجاه السداء للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر


مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة المحاسبة	مستوى المعنوية	قيمة في الجدولية
بين المجموعات	1.170667	2	0.585333	0.230433	0.795736	3.354131
داخل المجموعات	68.584	27	2.540148			
المجموع	69.75467	29				

يوضح شكل (٣) علاقة بين نوع مسحوق الغسيل واستطالة القماش في اتجاه السداء للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللي لتر من هذا الشكل ومن التحليل الاحصائى الموضح بجدول (٤) نجد ان استطالة القماش في اتجاه السداء كان تاثرها ضعيف وغير معنويًا بنوع مسحوق الغسيل .

ويشير شكل (٣) ان أعلى نسبة استطالة هي التي صاحبت العينات المغسولة بمسحوق بيوكلينا حيث حققت الاقمشة (٧٠٪ صوف ، ٣٠٪ بولي استر) ، (٢٠٪ صوف ، ٥٠٪ اكريليك ، ٣٠٪ بولي استر) ، (٥٥٪ صوف ، ٤٥٪ نايلون) أعلى نسبة استطالة لهم بنسبة ٥٨٪ ، ٧٥٪ بينما حققت الاقمشة (٧٠٪ صوف ، ٣٠٪ اكريليك) أعلى نسبة استطالة لها عند استخدام مسحوق اريال بنسبة ٧٥٪ .

وعند استخدام مسحوق بيرسييل حققت الاقمشة (٤٥٪ صوف ، ٥٥٪ بولي استر) أعلى نسبة استطالة لها بنسبة ٨٤٪ .

٤. تأثير نوع مسحوق الغسيل على استطالة القماش في اتجاه اللحمة



شكل (٤) العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل واستطالة القماش في اتجاه اللحمة للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللي لتر

تأثير نوع المنشف الصناعي على الخواص الوظيفية لبعض الأقمشة الصوفية


جدول(٤): تحليل التباين لتأثير نوع مسحوق الغسيل على استطالة القماش في اتجاه اللحمة للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف. المحسوبة	مستوى معنوية	قيمة ف. الجدولية
بين المجموعات	53.144	2	26.572	1.816645	0.181885	3.354131
داخل المجموعات	394.928	27	14.62696			
المجموع	448.072	29				

يوضح شكل (٤) العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل واستطالة القماش في اتجاه اللحمة للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر من هذا الشكل ومن التحليل الاحصائي الوضوح بجدول (٥) نجد ان استطالة القماش في اتجاه اللحمة كان تاثرها ضعيف وغير معنويًا بنوع مسحوق الغسيل

ويشير شكل (٤) ان أعلى نسبة استطالة هي التي صاحبت العينات المغسولة بمسحوق اريال حيث حققت الأقمشة (٧٠٪ صوف ، ٣٠٪ بولي استر ، ٢٠٪ صوف، ١٪ اكريليك)، (٦٪ بولي استر)، (٣٪ اكريليك)، (٤٥٪ صوف، ٥٥٪ بولي استر) والاقمشة (٥٥٪ صوف، ٤٥٪ نايلون) أعلى نسبة استطالة لهم بنسبة ٦٦.٩٪ على الترتيب وتساوت نسبة الاستطالة للأقمشة (٧٠٪ صوف، ٣٠٪ اكريليك) مع مسحوق بيرسيل حيث حققت نفس النسبة وهي ٨.٣٪.

٥-٦ تأثير نوع مسحوق الغسيل على وزن القماش



شكل (٥): العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل ووزن القماش للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر

جدول (٦): تحليل التباين لتأثير نوع مسحوق الغسيل على وزن القماش للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر


مصدر التباين	المجموع	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة فـ F المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة فـ F الجدولية
بين المجموعات	167.0427	2	83.52133	0.175901	0.839655	3.354131
داخل المجموعات	12820.18	27	474.8213			
المجموع	12987.22	29				

يوضح شكل (٥) العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل ووزن القماش للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر من هذا الشكل ومن التحليل الاحصائى الموضح بجدول (٦) نجد ان وزن المتر المربع كان تاثرها ضعيف وغير معنوايا باختلاف نوع مسحوق الغسيل .

ويشير شكل (٥) ان اقل وزن المتر المربع جم /٢٠ هو الذى صاحب مسحوق بيوكلينا للاقمصة (٪٧٠ صوف ،٪٣٠ اكريليك) ، (٪٥٥ صوف ،٪٤٥ نايلون) والاقمصة (٪٤٥ صوف ،٪٥٥ بولي استر) بمقدار ٢٣٧.٦ جم/٢٠ ٢٤٢.٣ جم/٢٠ ٢٤٢.٣ جم/٢٠ على الترتيب .

ثم مسحوق بيرسيل للاقمصة (٪٢٠ صوف ،٪٥٠ اكريليك ،٪٣٠ بولي استر) بمقدار ٢٨١ جم/٢٠ وليلية مسحوق اريال للاقمصة (٪٧٠ صوف ،٪٣٠ بولي استر) بمقدار ٢٨٧.٣ جم/٢٠ .

٦.٦ تأثير نوع مسحوق الغسيل على نسبة انكماش القماش في اتجاه السداء



شكل (٦): العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل ونسبة انكماش القماش في اتجاه السداء للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر

تأثير نوع المنشف الصناعي على الخواص الوظيفية لبعض الأقمشة الصوفية


جدول(٧) : تحليل التباين لتأثير نوع مسحوق الغسيل على نسبة انكماش القماش فى اتجاه السداء للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر

مصدر التباين	المجموع	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة F المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة F الجدولية
بين المجموعات	0.316	2	0.158	0.017407	0.98275	3.219938
داخل المجموعات	381.216	42	9.076571			
المجموع	381.532	44				

يوضح شكل (٦) العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل و نسبة انكمash القماش فى اتجاه السداء للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر من هذا الشكل ومن هذا التحليل الاحصائى الموضح بجدول (٧) نجد ان نسبة انكمash القماش فى اتجاه السداء كان تاثيرها ضعيف وغير معنويا بنوع مسحوق الغسيل .

ويشير شكل (٦) ان اقل نسبة انكمash القماش هى التي صاحبت الاقمشة (٢٠٪ صوف، ٥٠٪ اكريليك ، ٣٠٪ بولي استر) عند استخدام مسحوق بيرسيل صفر وعند استخدام مسحوق ببيوكلينا ٠٣٪ وعند استخدام اريال ١٤٪، ويليها الاقمشة (٤٥٪ صوف، ٥٥٪ بولي استر) عند استخدام مسحوق اريال صفر وعند استخدام مسحوق بيرسيل ١٢٪ وعند استخدام مسحوق ببيوكلينا ٢٤٪ .

٧-٦ تأثير نوع مسحوق الغسيل على نسبة انكمash القماش في اتجاه اللحمة



شكل(٧) : العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل و نسبة انكمash القماش فى اتجاه اللحمة للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر

جدول(٨) تحليل التباين لتأثير نوع مسحوق الغسيل على نسبة انكماش القماش فى اتجاه اللحمة للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر


مصدر التباين	المجموع	الدرجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة في الجدولية
بين المجموعات	1.170667	2	0.585333	0.899181	0.418741	3.354131
داخل المجموعات	17.576	27	0.650963			
المجموع	18.74667	29				

يوضح شكل (٧) العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل و نسبة انكمash القماش فى اتجاه اللحمة للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر من هذا الشكل ومن التحليل الاحصائى الموضح بجدول (٨) نجد ان نسبة انكمash القماش كان تاثرها ضعيف وغير معنويا بنوع مسحوق الغسيل .

ويشير شكل (٧) ان اقل نسبة انكمash صاحبت الاقمشة (٧٠٪ صوف ، ٣٠٪ بولي استر) عند مسحوق اريال وبيرسيل بنسبة صفر والاقمشة (٢٠٪ صوف ، ٥٠٪ اكريليك ، ٣٠٪ بولي استر) عند مسحوق اريال وبيرسيل بنسبة صفر .

كما حفقت الاقمشة (٧٠٪ صوف ، ٣٠٪ اكريليك) اقل نسبة انكمash عند مسحوق اريال وبيوكلينا بنسبة صفر ، والاقمشة (٤٥٪ صوف ، ٥٥٪ بولي استر) حفقت اقل نسبة انكمash عند مسحوق اريال وبيرسيل بنسبة صفر، بينما حفقت الاقمشة (٥٥٪ صوف ، ٤٥٪ نايلون) اقل نسبة انكمash عند مسحوق بيرسيل .

٨.٦ تأثير نوع مسحوق الغسيل على مقاومة القماش للتبعيد في اتجاه السداء



شكل (٨) : العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل و مقاومة القماش للتبعيد في اتجاه السداء للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر

تأثير نوع المنشف الصناعي على الخواص الوظيفية لبعض الأقمشة الصوفية

جدول(٩) : تحليل التباين لتأثير نوع مسحوق الغسيل على مقاومة القماش للتتجدد في اتجاه السداء للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر


مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
بين المجموعات	163.5947	2	81.79733	0.662061	0.523961	3.354131
داخل المجموعات	3335.84	27	123.5496			
المجموع	3499.435	29				

يوضح شكل (٨) العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل و مقاومة القماش للكرمصة للتتجدد في اتجاه السداء للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر من هذا الشكل ومن التحليل الاحصائي الموضح بجدول (٩) نجد ان درجة مقاومة القماش للكرمصة والتتجدد كان تاثرها ضعيف وغير معنويًا بنوع مسحوق الغسيل .

يشير شكل (٨) ان أعلى درجة لمقاومة القماش للكرمصة والتتجدد صاحبت الأقمشة (٪٢٠ صوف ، ٪٥٠ اكريليك ، ٪٣٠ بولي استر) مبرد ٢/٢ حيث حققت أعلى مقاومة للكرمصة والتتجدد في حالة استخدام ببرسيل بمقدار ١٦٩ درجة ، ووصلت درجة مقاومة القماش للكرمصة والتتجدد عند استخدام مسحوق اريال الى ١٦٧.٣ درجة ومسحوق بيوكلينا ١٦٣ درجة .

كما حقق الأقمشة (٪٥٥ صوف ، ٪٤٥ نايلون) اقل درجة مقاومة للكرمصة والتتجدد في حالة استخدام مسحوق اريال ١٣٨ درجة وعند مسحوق بيوكلينا ١٣٦ وعند مسحوق ببرسيل ١٤٢ درجة

٩-٦ تأثير نوع مسحوق الغسيل على مقاومة القماش للتتجدد في اتجاه اللحمة



شكل (٩) : العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل و مقاومة القماش للتتجدد في اتجاه اللحمة للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر


جدول (١٠) : تحليل التباين لتأثير نوع مسحوق الغسيل على مقاومة القماش للتتجعد فى اتجاه اللحمة للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر

مصدر التباين	المجموع	داخل المجموعات	بين المجموعات	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة في الجدولية
	2496.659	2404.048	92.61067	46.30533	2	89.03881	0.520058	0.600321	3.354131
المجموع									

يوضح شكل (٩) العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل ودرجة مقاومة القماش للكرمصة للتتجعد فى اتجاه اللحمة للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر من هذا الشكل ومن التحليل الاحصائى الموضح بجدول (١٠) نجد ان درجة مقاومة القماش للكرمصة والتتجعد كان تاثرها ضعيف وغير معنوايا بنوع مسحوق الغسيل .

يشير شكل (٩) ان اعلى درجة مقاومة للكرمصة والتتجعد صاحبت العينات المغسولة بمسحوق بيرسيل حيث حققت الاقمية (٧٠٪/ صوف ، ٣٠٪/ بولي استر) ، (٥٠٪/ صوف ، ٣٠٪/ بولي استر) ، (٤٥٪/ صوف ، ٥٥٪/ بولي استر) والاقمية (٥٥٪/ صوف ، ٤٥٪/ نايلون) اعلى درجة لمقاومة القماش للكرمصة والتتجعد بدرجة (١٧٩، ١٧٤، ٦، ١٧٤، ٣، ١٥٣، ٦) على الترتيب اي ان جميع العينات المستخدمة تحت البحث حققت اعلى درجة لها لمقاومة الكرمصة والتتجعد عند تركيز ٢٣٠ مللى لمسحوق بيرسيل ، بينما حقق مسحوق بيوكلينا اقل درجة لمقاومة القماش للكرمصة والتتجعد .

١٠-٦ تأثير نوع مسحوق الغسيل على مقاومة القماش للتلوير



شكل (١٠) : العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل و مقاومة القماش للتلوير للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر

تأثير نوع المخلف الصناعي على الخواص الوظيفية لبعض الأقمشة الصوفية

جدول(١١): تحليل التباين لتأثير نوع مسحوق الغسيل على مقاومة القماش للتوبير للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر


مصدر التباين	المجموع	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى معنوية	قيمة ف الجدولية
بين المجموعات	6.666667	2	3.333333	0.5	0.512037	3.354131
داخل المجموعات	180	27	6.666667			
المجموع	186.6667	29				

يوضح شكل (١٠) العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل و مقاومة القماش للتوبير للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر من هذا الشكل ومن التحليل الاحصائى الموضح بجدول (١١) نجد ان درجة مقاومة القماش للتوبير كان تاثيرها ضعيف وغير معنويأ بنوع مسحوق الغسيل .

يشير شكل (١٠) ان اعلى درجة لمقاومة القماش للتوبير صاحبت الاقمشة المفسولة بمسحوق اريال وبيرسيل حيث حققت الاقمشة (٤٥٪ صوف ، ٥٠٪ اكريليك ، ٣٠٪ بولي استر) درجة مقبول عند (٥) عند استخدام المسحوقين اريال وبيرسيل .

بينما حقق مسحوق بيوكلينا درجة مقبول (٥) عند الاقمشة (٢٠٪ صوف ، ٥٠٪ اكريليك ، ٣٠٪ بولي استر) والاقمشة (٤٥٪ صوف ، ٥٥٪ بولي استر) .

١١-٦ تأثير نوع مسحوق الغسيل على نعومة وملمس القماش



شكل (١١) : العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل و نعومة ملمس القماش للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر


جدول(١٢) : تحليل التباين لتأثير نوع مسحوق الغسيل على نعومة القماش للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر

مصدر التباين	المجموع المربيات	درجات الحرية	متوسط المربيات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية
بين المجموعات	26.66667	2	13.33333	0.782609	0.467309	3.354131
داخل المجموعات	460	27	17.03704			
المجموع	486.66667	29				

يوضح شكل (١١) العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل ونعومة ملمس القماش للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر من هذا الشكل ومن التحليل الاحصائى الموضح بجدول (١٢) نجد ان نعومة وملمس القماش كان تاثرها ضعيف وغير معنويا بنوع مسحوق الغسيل .

يشير شكل (١١) ان اعلى درجة لنعومة وملمس القماش صاحبت العينات المغسولة بمسحوق اريال وبيرسيل حيث حققت ٤عينة اعلى درجة لنعومة وملمس القماش عند درجة جيد (١٠) وعينة واحدة فقط درجة ضعيف صفراما مسحوق بيوكلينا فحققت ٢عينة درجة جيد عند ١٠ و ٦ عينة درجة متوسط (٥) وعينة واحدة درجة ضعيف عند صفر .

١٢.٦ تأثير نوع مسحوق الغسيل على مقاومة القماش للإحتكاك الجاف



شكل (١٢) : العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل و مقاومة القماش للإحتكاك الجاف للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر

تأثير نوع المخلف الصناعي على الخواص الوظيفية لبعض الأقمشة الصوفية

جدول(١٣) : تحليل التباين لتأثير نوع مسحوق الغسيل على مقاومة القماش للاحتكاك الجاف للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر


قيمة ف الجدولية	مستوى المعنوية	قيمة ف المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرارة	مجموع المربعات	مصدر التباين
.354131	0.21341	1.636364	0.533333	2	1.066667	بين المجموعات
			0.325926	27	8.8	داخل المجموعات
				29	9.866667	المجموع

يوضح شكل (١٢) العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل و مقاومة القماش للاحتكاك الجاف للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر .

من هذا الشكل ومن التحليل الاحصائى الموضح بجدول (١٣) نجد ان مقاومة القماش للاحتكاك الجاف كان تاثرها ضعيف وغير معنويأ بنوع مسحوق الغسيل .

يشير شكل (١٢) ان اعلى مقاومة للاحتكاك الجاف صاحبت العينات المغسولة بمسحوق اريال حيث حققت الاقمشة (٧٠٪/ صوف ، ٣٠٪/ بولي استر) ، (٧٠٪/ صوف ، ٣٠٪/ اكريليك) ، والاقمشة (٤٥٪/ صوف ، ٥٥٪/ بولي استر) درجة مقبول ٥/٥ وحققت الاقمشة (٢٠٪/ صوف ، ٥٠٪/ اكريليك ، ٣٠٪/ بولي استر) درجة مقبول ٤/٤ كما حققت الاقمشة (٥٥٪/ صوف ، ٤٥٪/ نايلون) درجة مقبول ٥/٣ بينما حقق مسحوق بيوكلينا اقل درجة لمقاومة القماش للاحتكاك الجاف فحققت جميع العينات درجة مقبول ٤/٤ اما مسحوق بيرسيل فحققت ٢ عينة درجة مقبول ٣٢٪/٥ عينة درجة مقبول ٤/٥ ونلاحظ ان الاقمشة (٧٠٪/ صوف ، ٣٠٪/ اكريليك) والاقمشة (٤٥٪/ صوف ، ٥٥٪/ بولي استر) حققت درجة ٥/٥ عند مسحوق اريال وبرسيل

١٣-٦ تأثير نوع مسحوق الغسيل على مقاومة القماش للاحتكاك الرطب



شكل (١٣) : العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل و مقاومة القماش للاحتكاك الرطب للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر

جدول (١٤) : تحليل التباين لتأثير نوع مسحوق الغسيل على مقاومة القماش للاحتكاك الرطب للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة في المحسوسة	مستوى المعنوية	قيمة في الجدولية
بين المجموعات	0.266667	2	0.133333	0.236842	0.790738	3.354131
داخل المجموعات	15.2	27	0.562963			
المجموع	15.46667	29				

يوضح شكل (١٣) العلاقة بين نوع مسحوق الغسيل و مقاومة القماش للاحتكاك الرطب للعينات المختلفة عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر من هذا الشكل ومن التحليل الاحصائى الموضح بجدول (١٤) نجد ان مقاومة القماش للاحتكاك الرطب كان تاثرها ضعيف وغير معنويًا بنوع مسحوق الغسيل عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر .


يشير شكل (١٣) ان اعلى درجة مقاومة للاحتكاك الرطب صاحبته العينات المغسولة بمسحوق اريال حيث حققت الاقمشة (٧٠٪ صوف ، ٣٠٪ اكريليك) والاقمشة (٤٥٪ صوف ، ٥٥٪ بولي

تأثير نوع المنشف الصناعي على الخواص الوظيفية لبعض الأقمشة الصوفية


استر) درجة ٥/٥ و ٢ عينة درجة ٤/٥ وعينة واحدة درجة ٢/٥ بينما عند استخدام مسحوق بيرسيل وبيكوكلينا حصلت ٤ عينة درجة ٤/٥ وعينة واحدة درجة ٥/٣.

٧- تقييم الجودة الكلية للأقمشة الصوفية المخلوطة


١٧- تقييم الجودة الكلية للأقمشة الصوفية المخلوطة المستخدمة تحت البحث لجميع عوامل الدراسة المختلفة عند استخدام مسحوق أريال تركيز ٢٣٠ ملي لتر




شكل (١٤) : المثلالية للعينات ذات التركيب النسجي مبرد ٢/٢ صوف ٣٠٪ بولي استر
عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر مسحوق الغسيل أريال




شكل (١٥) : المثلالية للعينات ذات التركيب النسجي مبرد ٢/٢ صوف ٣٠٪ بولي استر ٥٪ أكريليك) عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر مسحوق الغسيل أريال



شكل (١٦) المثلالية للعينات ذات التركيب النسجي مبرد ١/٢ (٧٠٪ صوف و ٣٠٪ أكريليك) عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر لمحقق الغسيل أريال




شكل (١٧) : المثلالية للعينات ذات التركيب النسجي مبرد ١/٢ (٤٥٪ صوف و ٥٥٪ بولي استر) عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر لمحقق الغسيل أريال




شكل (١٨) : المثالية للعينات ذات التركيب النسجي مبرد ٢/٢ (٤٥٪ صوف، ٥٥٪ ذايلون)
عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر لمحشو الغسيل أريال

توضيح الاشكال الردارية من (١٤:١٨) تقييم الجودة الكلية للأقمشة محل الدراسة عند استخدام ممحوق اريال تركيز ٢٣٠ مللى لتر
يشير شكل (١٧) ان اعلى معامل جودة صاحب الاقمشة مبرد ٢/١ (٤٥٪ صوف، ٥٥٪ بولي استر)
حيث اعطت مساحة جودة ٢.٤٣٨


٢.٧ تقييم الجودة الكلية للأقمشة الصوفية المخلوطة المستخدمة تحت البحث لجميع عوامل الدراسة المختلفة عند استخدام ممحوق بيسيل تركيز ٢٣٠ مللى لتر




شكل (١٩) : المثالية للعينات ذات التركيب النسجي مبرد ٢/٢ (٧٠٪ صوف، ٣٠٪ بولي استر)
عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر لمحشو الغسيل بيسيل




شكل (٢٠) : المثالية للعينات ذات التركيب النسجي مبرد ٢/٢ (٢٠٪ صوف ٣٠٪ بولي استر ٥٪ أكريليك) عند تركيز ٢٣٠ مللي لتر لمسحوق الغسيل برسيل



شكل (٢١) : المثالية للعينات ذات التركيب النسجي مبرد ١/٢ (٧٠٪ صوف ٣٠٪ أكريليك)
عند تركيز ٢٣٠ مللي لتر لمسحوق الغسيل برسيل



شكل (٢٢) : المثلالية للعينات ذات التركيب النسجي مبرد ١/٢ (٤٥٪ صوف و ٥٥٪ بولي استر) عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر لمحنقة الغسيل برسيل




شكل (٢٣) : المثلالية للعينات ذات التركيب النسجي مبرد ٢/٢ (٤٥٪ صوف و ٥٥٪ نايلون)
عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر لمحنقة الغسيل برسيل


توضيح الاشكال من (١٩:٢٣) تقييم الجودة الكلية للأقمشة محل الدراسة عند استخدام ممحنقة بيرسيل تركيز ٢٣٠ ملي لتر

ويشير شكل (٢٠) ان اعلى معامل جودة صاحب الاقمشة مبرد ٢/٢ (٣٠٪ بولي استر، ٥٠٪ اكريليك) حيث اعطت مساحة جودة ٢.٢٢٥٣٣٩


٣-٧ تقييم الجودة الكلية للاقمشة الصوفية المخلوطة المستخدمة تحت البحث لجميع عوامل الدراسة المختلفة عند استخدام مسحوق بيوكلينا تركيز ٢٣٠ ملي لتر



شكل (٢٤) : المثالية للعينات ذات التركيب النسجي مبرد ٢/٢ (٣٠٪ صوف و ٧٠٪ بولي استر)
عند تركيز ٢٣٠ ملي لتر لمسحوق الغسيل بيوكلينا




شكل (٢٥) : المثالية للعينات ذات التركيب النسجي مبرد ٢/٢ (٣٠٪ صوف و ٧٠٪ بولي استر و ٥٪ أكريليك) عند
تركيز ٢٣٠ ملي لتر لمسحوق الغسيل بيوكلينا




شكل (٢٦) : المثلالية للعينات ذات التركيب النسجي مبرد ١/٢ (٣٠٪ صوف و ٧٠٪ أكريليك)

عند تركيز ٢٣٠ مللي لتر لمحقق الغسيل بيوكلينا



شكل (٢٧) : المثلالية للعينات ذات التركيب النسجي مبرد ١/٢ (٤٥٪ صوف و ٥٥٪ بولي استر) عند تركيز ٢٣٠ مللي لتر

لمحقق الغسيل بيوكلينا



شكل (٢٨) : المثلثية للعينات ذات التركيب النسجي مبرد ٢/٢ (صوف ٤٥٪ نايلون)

عند تركيز ٢٣٠ مللى لتر لمحقق الغسيل بيوكلينا

توضح الاشكال من (٢٤:٢٨) تقييم الجودة الكلية للأقمشة محل الدراسة عند استخدام ممحقق بيوكلينا تركيز ٢٣٠ مللى لتر

يشير شكل (٢٦) ان اعلى معامل جودة صاحب الاقمشة مبرد ٢ (٧٠٪ صوف، ٣٠٪ اكريليك) حيث اعطت مساحة جودة ١.٦٧٣٤

المراجع

- ابتسام إبراهيم محمد : " دراسة بعض المنتجات الصناعية المحلية وأثرها على كفاءة النسيج لبعض المنتجات الملبيبة " ماجستير الاقتصاد المنزلي - كلية الزراعة - جامعة الإسكندرية - ١٩٨٨ م
- احمد فؤاد النجعاوى : " تكنولوجيا تجهيز الأقمشة الصوفية " منشأة المعارف - الإسكندرية - الطبيعة الأولى - ١٩٨١ م
- أمال حسين كمال الدين : دراسة أثر التنظيف الجاف على الخواص العامة للملابس الصوفية والمخلوطة " - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - ٢٠٠٠ م
- رحاب جمعه ابراهيم : " تأثير تجهيز الأقمشة الصوفية والمخلوطة مقاومة الكائنات الحية الدقيقة للإيجاء بالغرض الوظيفي للمنتج النهائي " - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية تربية نوعية - جامعة طنطا - ٢٠٠٦ م

تأثير نوع المخلف الصناعي على الخواص الوظيفية لبعض الأقمشة الصوفية

- ٥ عبد الرحيم رمضان عبد الفتى : "دراسة تأثير بعض مساحيق الغسيل ، والعطور ومزييلات العرق والمبيدات (أيرسول) على جودة الأقمشة القطنية المصبوغة بالصبغات المباشرة والنشطة" مجلة علوم وفنون - المجلد السادس عشر - العدد الأول - يناير - ٢٠٠٤
- ٦ محمد أحمد سلطان : "الخامات التنسجية" منشأة المعارف - الإسكندرية - ١٩٨٩ م
- ٧ هانى محمد حلمى أحمد : "صياغة الصوف والحرير ببعض الصبغات الطبيعية" - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ١٩٩٨ م
- 8-Dorthy S.Lyle, Jean Brinkely , " **Contemporary clothing**" clencoe publishing company , U.S.A .-1990
- 9- Ehrenkanz , Florence,:" Soap and Chemical specialties " vol. 32, No. (3) P: 41-42-1956
- 10- Joseph,Marhory,: " Fabric Care and Laundry Products Essentials Of Textiles" Third Edition-1980
- 11-Parker ,S.P."Synthetic Detergent" .Detergent Chemistry .Vol (10). NO (4) . P.90-100-1996
- 12 - Primentas , Coinopouloy,:"Indirect determination of yarn thickness "Textile conference – Egypt -2002
- 13- Sittin , Marshall:"Zeolite Builders and other New Materials " Detergent Manufacture, No.128. New Jersey U.S.A.-1979
- 14 - Textil Res. J . 73 (5) , 407-420 -2003
- 15 –Toback , B,: " synthetic detergent ." detergent chemistry . vol . 25 .No . 4 . P:(140 – 145) -1998
- 16 - Weglinski , S,A and S.K Obendorf , : "Soil Bution On fabric after Laundering " Textile , Chemist and Clourest vol .17. No. 10:196 –1985