
إمكانية تحسين خواص الأقمشة القطنية بهدف رفع كفاءتها لمقاومة الاحتراق ونفاذية الماء باستخدام مواد آمنة بيئياً

إعداد

د/أمل عبد السميم مأمون

مدرس الملابس والنسيج قسم الاقتصاد المنزلي
كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

د/رشا عباس محمد الجوهري

مدرس الملابس والنسيج قسم الاقتصاد المنزلي
كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

مجلة بحوث التربية النوعية – جامعة المنصورة
العدد الثامن عشر – سبتمبر ٢٠١٠

إمكانية تحسين خواص الأقمشة القطنية بهدف رفع كفاءتها
لمقاومة الاحتراق ونفاذية الماء باستخدام مواد آمنة بيئياً

إعداد

د/أمل عبد السميم مأمون** د/رشا عباس محمد الجوهري*

ملخص البحث :

يهدف هذا البحث إلى استخدام عمليات التجهيز للأقمشة القطنية وهى عملية التجهيز المقاومة للاحتراق والبلل باستخدام مواد آمنة بيئياً حيث يعتبر من أهم أنواع التجهيزات المستخدمة فى صناعة الملابس الجاهزة وتأتى أهميتها فى ضوء ما توفره من مستويات حماية لازمة وضرورية للوقاية من الحرارة والاحتراق وأيضاً غير منفذة للماء باستخدام مواد آمنة بيئياً ومدى تأثير ذلك على الخواص الطبيعية والكيميائية للأقمشة ومدى مطابقتها لمواصفات الجودة .

* مدرس الملابس والنسيج قسم الاقتصاد المنزلى - جامعة المنصورة

** مدرس الملابس والنسيج قسم الاقتصاد المنزلى - جامعة المنصورة

إمكانية تحسين خواص الأقمشة القطنية بهدف رفع كفاءتها ل مقاومة الاحتراق ونفاذية الماء باستخدام مواد آمنة بيئياً

إعداد

د/ رشا عباس محمد الجوهرى* د/ أمل عبد السميم مأمون**

مقدمة : Introduction

يعتبر القطن من إحدى الخامات النسجية الهامة التي استطاعت أن تحل مكان الصداره على امتداد العصور ، حتى ظهور الألياف التحويلية ويرجع ذلك إلى أسباب هامة لا يمكن تجاهلها وهي رخص ثمنه والراحة عند الاستعمال .

نظراً لأهمية الملابس المنزلية في حياتنا جميعاً فإنه لابد من تطوير صناعة الملابس المنزلية وذلك من خلال دمج خواص جديدة داخل المنتج الملبي للوصول به إلى أعلى جودة ممكنة بتكلفة اقتصادية بسيطة باستخدام مواد آمنة بيئية .

منذ فترة زمنية طويلة ظهر الاحتياج إلى وجود أقمشة سيلوزية تحمل خواص مختلفة مثل البطل والاشتعال مقاومة للكهرباء الاستاتيكية مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ومقاومة للانكمash .

وتعتبر الأقمشة السيلوزية من أكثر الخامات النسجية قابلية للاشتعال ويرجع السبب في ذلك إلى اختلاف هذه الخامات عن بقية الخامات النسجية الأخرى عند الاشتعال فالقطن يشتعل عند درجة حرارة 400°C وهذه الدرجة تعتبر أقل درجة حرارة اشتعال بالنسبة للألياف النسجية(١) .

وتعتبر عملية التجهيز من أهم العمليات التي يمر بها القطن ، حيث تشمل على مجموعة العمليات التي يمر بها المنسوج بعد خروجه من ماكينة النسيج من تبييض وصياغة والغرض منها هو إعداد القماش ليكون جذاباً ذو مظهر مقبول ، كذلك فإن عمليات التجهيز تهدف إلى إكساب الخامات خواص وصفات معينة تصلح للأغراض المختلفة(٢) .

ونظراً لتدخل عمليات التجهيز بعضها البعض فإنه لا يوجد تقسيم مطلق لعمليات التجهيز فمن الممكن إكساب الخامات خاصتين أو أكثر في وقت واحد وقد زادت التطورات الحديثة في مجال التجهيز .

حيث أصبح هذا مطلباً أساسياً في صناعة الملابس الجاهزة فني كثير من بلاد العالم يحذر استخدام أقمشة غير مقاومة للاحتراق وأيضاً توجد أقمشة تقاوم البطل ولكن لم توجد دراسات قامت

* مدرس الملابس والنسيج قسم الاقتصاد المنزلي - جامعة المنصورة

** مدرس الملابس والنسيج قسم الاقتصاد المنزلي - جامعة المنصورة

بياناً من إنتاج أقمشة معالجة بماء آمنة بيئية وفي نفس الوقت مقاومة للبلل والاشتعال في آن واحد وكانت هذه هي هدف البحث هو إنتاج أقمشة مقاومة للبلل والاشتعال وفي نفس الوقت آمنة بيئية معالجة باستخدام مواد آمنة .

ويهدف هذا البحث إلى دراسة الآثار الطبيعية والميكانيكية للقماش المعالج حيث تحتاج صناعة الملابس الجاهزة إلى مواكبة الأساليب التكنولوجية والتطبيق الحديث حتى تصبح لها القدرة على المنافسة العالمية في ظل التكتلات الاقتصادية ومن أجل إتاحة فرصة تسويقية وتصديرية لتلك الصناعة الهامة .

مشكلة البحث : Research Problem :

ونظراً للصعوبات التي تواجه الصناعة في استخدام خامات غير قابلة للاشتعال نظراً لارتفاع تكلفتها الاقتصادية وكذلك صعوبة الحصول عليها وأيضاً استخدام بعض المواد الكيميائية الغير مطابقة للمواصفات البيئية في تركيبها وكذلك عدم القدرة على استخدامها في مجال الصناعة على نطاق واسع . نظراً لارتفاع تكلفتها الاقتصادية .

لذلك دعت الحاجة إلى استخدام بعض المعالجات الكيميائية التي توفر للخامة خاصية مقاومة الاحتراق والبلل وذلك بتكلفة اقتصادية أقل حتى يمكن استخدام الخامات في مجال الصناعة بشكل واسع وفي نفس الوقت تكون غير مكلفة اقتصاديًّا وأيضاً يتميز ميثان عال ضد الغسيل المتكرر وأيضاً مراعاة في ذلك المعايير البيئية التي تنص على الشهادات الدولية لحفظها على البيئة .

أهداف البحث : Research Aims :

١. تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد معالجة كيميائية لخام القطن والقطن المخلوط بهدف إكسابها مقاومة للاحتراق باستخدام مواد آمنة بيئية .
٢. تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد معالجة كيميائية لخام القطن والقطن المخلوط بهدف إكسابها مقاوم للبلل وباستخدام مواد آمنة بيئية .
٣. تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد معالجة كيميائية لخام القطن والقطن المخلوط بهدف إكسابها مقاومة للاحتراق والبلل سويةً باستخدام مواد آمنة بيئية .

أهمية البحث : Research Importance:

١. إنتاج أقمشة قطن وقطن مخلوط مقاومة للبلل والاحتراق تتناسب ومتطلبات الجودة .
٢. إمكانية استخدام الأقمشة المعالجة لأغراض إنتاج الملابس المنزلية .

فرضيات البحث : Research Assumptions :

١. توجد علاقة بين تركيز مادة الألكوافوب وأفضلية الاستخدام مع قماش قطن ١٠٠٪ .
٢. توجد علاقة بين تركيز مادة الفلوروكربيون وأفضلية الاستخدام مع قماش قطن ١٠٠٪ .
٣. توجد علاقة بين المادة المستخدمة لنفاذية الماء وأفضلية الاستخدام مع قماش قطن ١٠٠٪ .

٤. توجد علاقة بين تركيز مادة الأكواقوب وأفضلية الاستخدام مع قماش مخلوط ٥٠٪ قطن ، ٥٠٪ بولي استر .
٥. توجد علاقة بين تركيز مادة الفلورو-كريون وأفضلية الاستخدام مع قماش مخلوط ٥٠٪ قطن ، ٥٠٪ بولي استر .
٦. توجد علاقة بين المادة المستخدمة لنفاذية الماء وأفضلية الاستخدام مع قماش مخلوط ٥٠٪ قطن ، ٥٠٪ بولي استر .
٧. توجد علاقة بين تركيز مادة الشبه وأفضلية الاستخدام مع قماش قطن ١٠٠٪ .
٨. توجد علاقة بين تركيز مادة الشبه وأفضلية الاستخدام مع قماش مخلوط ٥٠٪ قطن ، ٥٠٪ بولي استر .
٩. توجد علاقة بين تركيز مادتي الأكواقوب + الشبه وأفضلية الاستخدام مع قماش قطن ١٠٠٪ .
١٠. توجد علاقة بين تركيز مادتي الفلورو-كريون + الشبه وأفضلية الاستخدام مع قماش قطن ١٠٠٪ .
١١. توجد علاقة بين المادة المستخدمة لنفاذية الماء ومقاومة الاشتعال وأفضلية الاستخدام مع قماش قطن ١٠٠٪ .
١٢. توجد علاقة بين تركيز مادتي الكواقوب + الشبه وأفضلية الاستخدام مع قماش مخلوط ٥٠٪ قطن ، ٥٠٪ بولي استر .
١٣. توجد علاقة بين تركيز مادتي الفلورو-كريون + الشبه وأفضلية الاستخدام مع قماش مخلوط ٥٪ قطن ، ٥٪ بولي استر .

حدود البحث : Research Limits

- حدود مكانية : شركة محللة الكبرى للغزل والنسيج .
- حدود نوعية : قماش قطن ١٠٠٪ تركيب نسجي سادة ١/١ ، وقماش قطن مخلوط ٥٠٪ قطن و ٥٠٪ بولي استر تركيبه النسجي ١/٣ ومبرد
- خامات مستخدمة : مادة الأكواقوب - مادة الفلورو-كريون - مادة الشبه .

أدوات البحث : Research Tools

مادة الأكواقوب - مادة الفلورو-كريون - مادة الشبه - الاختبارات - الأسلوب الإحصائي

منهج البحث : Research Curcumas

المنهج الوصفي التجريبي التحليلي لتحقيق أهداف البحث .

مصطلحات البحث : Research Idioms

(١) التجهيز المقاوم للاحتراق : Falme-Retardant fin :

تعالج الخيوط والأقمشة بمواد مقاومة للاحتراق لإنتاج منتجات مختلفة مثل الملابس الجاهزة ، وملابس الحماية الصناعية ، وملابس الأطفال والأقمشة ذات الوبرة وأقمشة المفروشات والسجاد ، والستائر . وهناك نوعين من المعالجات التي تمر بها الأقمشة القطنية بهدف إكسابها خاصية المقاومة ضد الاحتراق وهما :

- أولاً : المعالجات الغير دائمة .
- ثانياً : المعالجة الدائمة . (١٧)

(٢) التجهيز المقاوم للابتلال بالماء Water proofing finishes :

ويشمل هذا النوع من التجهيزات على نوعين من المقاومة الأولى المقاومة ضد نفاذ الماء والثانية المقاومة ضد الابتلال بالرش (Water repellency) .

والتجهيز بال النوع الأول يتسبب في تغطية الخامات بطبقة غير منفذة تغطية محكمة لتصبح الخامة مانعة لنفاذ الماء وهذا التجهيز له تأثير غير صحي للملابس المعالجة إذ أنها تمنع عملية التهوية كلياً ولل المواد المستخدم في هذه الطريقة هي الزيوت الثقيلة والخفيضة والبارامين والمطاط .

أما التجهيز بال النوع الثاني يقصد به طرد الماء أو مقاومة الابتلال وتكون مسامية القماش تسمح بمرور الهواء وبخار الماء . وقبل التجهيز ضد الابتلال فإنه يلزم إزالة جميع الشوائب والنشا وبعد ذلك تتم معالجة الأقمشة . (١٤)

(٣) بعد البيئي :

ويتمثل ذلك في شروط مواصفات الأيزو والأيكو وكافة معايير الجودة لنوع ومواد التجهيز وكذلك جودة وكفاءة المنتج الذي سوف يستهلكه المستهلكون ومدى ملائمته للغرض الوظيفي وتوفير السلامة الصحية للمستهلكين . (١٨)

(٤) بعد الاقتصادي :

أي أنه يجب أن يتوافر في مواد التجهيز بعد الاقتصادي من انخفاض في سعر التكلفة للمواد الكيميائية المستخدمة كذلك اختيار خامة نسجية واسعة الانتشار وفي نفس الوقت منخفضة السعر . (١٦)

(٥) كفاءة المنتج :

وتتمثل في الحصول على منتج ملبي مقاوم للاحتراق والبلل وتتوافر فيه كافة المتطلبات الوظيفية من راحة في الارتداد والقيام بالوظيفة على أكمل وجه . وكذلك الثبات الدائم لعمليات الغسيل المتكرر . (١٤)

(٦) الملابس الوقائية : *Protective Clothing*

يمكن تعريف الملابس الوقائية على أنها الملابس التي تحمى الإنسان من الملوثات والظروف البيئية المحطة به ومن تأثيرها الضار الذي يؤدي إلى إصابته أو مותו والملابس الوقائية عموماً تهدف إلى حماية جسم الإنسان من الملوثات التي يمكن أن يتعرض لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الجلد أو الجهاز التنفسى وذلك وفق مستويات الحماية التي أقرتها وكالة حماية البيئة العالمية . (١٨)

الإطار النظري للبحث :

ويمكن تقسيم عمليات التجهيز عموماً إلى قسمين :

١. تجهيزات فيزيائية *Physical Finishes*

٢. تجهيزات كيميائية *Chemical Processes*

(١) التجهيزات الفيزيائية : *Physical Finishes*

وتشتمل تلك التجهيزات على مجموعة من التجهيزات المختلفة في عملية الكسترة والتي تهدف إلى تبديل بعض تغيرات الخامة باستخدام ماكينات مزوده بأسلاك وفرش وعمليات التطريز والتنعيم لتحسين نعومة الملمس وعمليات يطلق عليها التجهيزات المرئية حيث يهدف هذا النوع من التجهيز إلى إكساب النسيج صفة اللمعان عن طريق تحرير الأقمشة بين درافيل ماكينة خاصة مع رفع معدل الضغط عليه وبذلك يكتسب القماش صفة اللمعان بطريقة فيزيائية متعلقة بطبيعة عمل الماكينة(١١).

(٢) التجهيزات الكيميائية : *Chemical Processes*

وهي معاملة الخامة ببعض المواد الكيميائية والتي تتلاءم مع التركيب البنائي للنسيج والتجهيزات الكيميائية الأساسية التي يمكن وصفها في الجدول الآتي :

تجهيزات وقائية	تجهيزات توفر الراحة والخامة
تجهيز ضد الأكسدة والضوء .	تجهيز مظهرية (التببيض - اللمعان - النعومة).
تجهيز المقاوم للزيوت والإبتalam	تجهيز إزالة الاتساخ
تجهيز المقاوم للكهرباء الاستاتيكية	تجهيز مقاومة الاحتكاك
تجهيز المقاوم للاحتراق	التجهيز ضد التجعد

يمكن تقسيم الألياف تبعاً لسرعة احتراقها إلى نوعين أساسيين هما :

(١) الألياف سريعة الاحتراق :

١. الألياف التي تتكون أساساً من السيليلوز مثل القطن والفاسكوز والأيون والكتان.
٢. اسيتاتات السيليلوز .
٣. الصوف في أخف تراكبها البنائية .

٤. الألياف التي تتكون أساساً من البولي أكريل سترييل مثل الأكرييلان .

٥. البولي بروبيلين .

٦. مخلوط القطن / بولي استر .

(٢) **الألياف ذات المقاومة المحدودة للاحتراق :**

١. الصوف .

٢. الحرير .

٣. البولي أميد .

٤. البولي استر .

٥. مخلوط الصوف / بولي استر .

ويمكن تقسيم أنواع المعالجات المقاومة للاحتراق إلى أربعة أنواع هي :

Non Durable Flame Retardants

١. المعالجة الغير دائمة

Semi-Durable Flame Retardants

٢. المعالجة شبه الدائمة

Durable flame Retardants

٣. المعالجة الدائمة

Weather Resistance

٤. المعالجة المقاومة للعوامل الجوية

إن خاصية مقاومة الاحتراق من الممكن أن تكون خاصية موجودة بالفعل في الألياف بصورة طبيعية أو من الممكن إكسابها للخامة عن طريق بعض المعالجات الكيميائية التي تعطي للخامة مناعة غير مباشرة للاحتراق .

ويعتبر استخدام أكثر من معالجة للخامة مثل مقاومة البول والاشتعال يزيد من قابلة استخدام القماش إلى أكثر من منتج ملبس .

يعتبر ارتداد الملابس الوقائية من العوامل الهامة والأساسية لإتقام مختلف الأعمال والوظائف المختلفة ، وإخراجها بالصورة اللائقة والعالية الجودة وفي نفس الوقت توفير الأمان والراحة النفسية لمرتديها وتكون هذه الملابس الوقائية آمنة بيئياً لأنها منتجة باستخدام مواد آمنة بيئياً . (١٤)

نظريات مقاومة الاحتراق :

تلخص نظريات مقاومة الاحتراق إلى ستة نظريات وهي :

(نظريّة التغطية - والنّظريّة الغازية - النّظريّة الحراريّة - نّظريّة الروابط الهيدروجينيّة -

نظريّة العوامل المساعدة في انتزاع جزئيّ ماء من السّيلولوز - النّظريّة الكيميائيّة) . (٢٠)

(١) نظرية التقطيعية :

وترجع هذه النظرية إلى العالم "جاي لوسلك" عام ١٨٦١ ، وتنص على أن المواد التي تستخدم في مقاومة الاحتراق يجب أن تنكسر عند درجات حرارة منخفضة، لتكون مجموعة من الغازات الغير قابلة للاحتراق ، وتكون أيضاً طبقة رغوية زجاجية تعمل على حماية الأقمشة من الهواء اللازم لعملية الاحتراق ، بالإضافة إلى أنها تعمل على عزل اللهب المباشر بعيداً عن الأقمشة . (١٩)

(٢) النظرية الفازية :

تنص هذه النظرية على أن المادة التي تستخدم لإكساب الأقمشة مقاومة للاحتراق يجب أن تتحول عند درجات الاحتراق إلى غازات قابلة للاحتراق ، تخفف من تركيز الأوكسجين اللازم لبدء عملية الاحتراق ، وهذه الغازات مثل (ثاني أكسيد الكربون، والأمونيا، وغاز حمض الهيدروكلوريك، وثاني أكسيد الكبريت ، وبخار الماء) . (٢)

(٣) النظرية الحرارية :

تنص تلك النظرية على أن المواد التي لها القدرة على إكساب الأقمشة القطنية خاصية مقاومة الاحتراق يمكن أن تؤدي وظيفتها من خلال تشتت المحتوى الحراري لمصدر اللعب أو الحرارة ، عن طريق تغير حراري ينتج عن هذه المواد ، وبالتالي لا تصل الحرارة إلى الدرجة التي تحرق عندها الألياف . (٣)

(٤) نظرية الروابط الهيدروجينية :

تنص هذه النظرية على أن المادة المقاومة للاحتراق هي مادة لها القدرة على عمل روابط هيدروجينية ، وبالتالي تعمل على إحداث روابط هيدروجينية بين سلاسل السيليلوز وعدم تكسيرها عند الاحتراق .

إلا أن هناك اعترافات كثيرة على هذه النظرية نتيجة لأن أقوى الروابط الهيدروجينية هي بين الهيدروجين والفلور، وقوتها ٩ : ١٠ كيلو سعر/جزئي ، وأضعفها هي ٤ - ٦ سعر/جزء ، وبالتالي فهي روابط ضعيفة لا تستطيع الثبات عند درجات الحرارة المرتفعة . (٤)

(٥) نظرية تحويل السيليلوز إلى ماء وكربون من خلال إزالة الماء باستخدام العوامل المساعدة :

تفترض هذه النظرية أن المادة التي تستخدم لإكساب الأقمشة خاصية مقاومة للاحتراق يجب أن تساعد على تحويل السيليلوز إلى كربون وماء . والمقاومة المثالى للألياف السيليلوزية هي تلك التي تكون فحم وماء ، وهذا يمكن حدوثه من خلال انتزاع أجزاء الماء من جزئ السيليلوز ، ومن المعروف أن مواد انتزاع الماء هي مواد جيدة لإكساب الألياف السيليلوزية مقاومة للاشتعال ، وفي هذه الحالة ، فإن الغازات القابلة للاشتعال وكذلك الأبخرة تقل بدرجة ملحوظة في الألياف المعالجة ضد الاحتراق والتي تتعرض لمصدر اللهب ، وهي النظرية الأقرب إلى التفسير العلمي والمنطقى .

وقد وجد أن الناتج من الأقمشة المقاومة للاشتعال لا يحتوى على مادة (Levoglucosan) بينما تتواجد تلك المواد بكمية كبيرة في السيليلوز الغير معالج عند تعرضه لمصدر اللهب ، وعليه فإن

أى من مواد المعالجة تقلل من تكوين مادة (Levoglucosan) أو تمنعها ليصبح النسيج السليلوزي مقاوم للاشتعال . (٢)

الملابس المقاومة للاحتراق : *Flame Retardant Clothing*

يمكن تقسيم نوعية الألياف المستخدمة لصناعة تلك الملابس كالتالى :

(١) **الألياف المقاومة ذاتياً للاحتراق مثل :** (Modacrylic fibers), (Aramid of fibers), (Semi- Carbon fibers), (Polybenzimidized fibers), (Phenolic fibers).

(ب) **الألياف والخامات المعالجة كيميائياً ،** أمثلة ذلك القطن المعالج ضد الاحتراق ، وكذلك الصوف مقاوم للاحتراق ، والألياف الصناعية المعالجة ضد الاحتراق .

وهناك ثالث مستويات لمقاومة الاحتراق معتمدة على خصائص وسرعة انتشار اللهب داخل الخامة ، وهى :

• **المستوى الأول :** المستوى المقاوم للاحتراق حيث يبدأ انتشار اللهب في غضون أربعة ثوان أو أكثر.

• **المستوى الثاني :** المستوى المتوسط ، حيث يكون معدل انتشار اللهب داخل الخامة بصورة متدرجة .

• **المستوى الثالث :** وهو المستوى سريع الاحتراق حيث يبدأ انتشار اللهب في زمن أقل من أربعة ثوان .

ميكانيكية مقاومة الاحتراق :

إن معرفة ميكانيكية عملية الاحتراق تساعد في معرفة تأثير مواد مقاومة الاحتراق على إكساب الألياف مقاومة الاحتراق . (٢)

وتعتمد عملية احتراق الألياف السليلوزية في المقام الأول على الخواص الحرارية والكيميائية لجزئ الجلوكوز في الألياف السليلوزية وكمية الأوكسجين والمواد الغير سيلولوزية الموجودة معه ، كما تعتمد أيضاً على درجة الاشتعال وكمية الطاقة المستخدمة ومعدل الرطوبة ، وكلها عوامل تؤثر على عملية الاحتراق .

وخلال عمليات احتراق الألياف السليلوزية تتكون بعض الفازات المتطرافية والفحم ، وكذلك بخار الماء ، ورماد .

ونواتج التكسير الحراري للألياف ، السليلوزية الغير معالجة تعتبر بخار الماء وثاني أكسيد الكربون .

ونواتج احتراق الألياف السليلوزية لإكسابها خاصية مقاومة الاحتراق تختلف كثيراً عن تلك التي تتصاعد من الألياف الغير معالجة .

ويمكن توضيح ميكانيكية مقاومة الاحتراق من خلال مرحلتين أساسيتين هما :

بـ- دور مواد التجهيز . أـ- احتراق السيليلوز .


أـ. احتراق السيليلوز :

تحدث عملية احتراق السيليلوز من خلال طريقتين أساسيتين هما :

الاشتعال ، والتوجه وكلاهما يتم من خلال التعرض للهب المباشر ، أو التعرض إلى سطح ساخن لأكثر من 300 م، وكما سبق التنوية عن أن نواتج التكسير الحراري للألياف السيليلوزية الغير معالجة عبارة عن غازات وسوائل وقطران ومواد صلبة منها ما احترق ، ويبقى فيها قليل جداً من الرماد .

وتعتبر درجة حرارة 400 م : 450 م هي الدرجة التي يبدأ عندها السيليلوز في الاحتراق ، بينما تصل درجة التوجه إلى 600 م ، وتصاحب عملية احتراق السيليلوز عند درجات الحرارة المنخفضة عملية تكسير روابط الجلوكوز في جزئ السيليلوز ، ويتم تكوين ما يسمى بـ(Levoglucosan) التي يتحول إلى قطران بعد انتزاع جزء منه ، واستمرار تعرضه للحرارة المرتفعة . (١٣)

ويمكن توضيح ذلك من خلال المعادلة الآتية :



والماضتان الأخيرتان في الميكانيزم السابق تساعدان على استمرار الاحتراق ، وإذا كان الاحتراق عند درجة حرارة عالية ، فإن الفحم الكربوني يستمر في التوجه حتى بعد انتهاء نيران الاحتراق ، مما قد يتسبب في توليد الاحتراق مرة أخرى .

وعلى هذا فدور مواد التجهيز ضد الاحتراق هو منع أو تقليل تكون المواد المساعدة على استمرار الاحتراق أو تغيير توزيع المواد الناتجة من التكسير الحراري .

بـ- دور مواد التجهيز :

هناك اثنان من الميكانيزمات الشهيرة التي يمكن بها تفسير مواد التجهيز ضد الاحتراق وهما إعاقة تكون المواد القابلة للاشتعال أما بالطور الصلب (أو المتكافف) ، وإما إحداث تلك الإعاقة بالطور الغازي . (١١)

• **الميكانيزم الأول :** يشمل على زيادة تكون المواد المتفرمة وثاني أكسيد الكربون والماء ، وهذا معناه تقليل تكون المواد المساعدة على استمرار الاحتراق ، وذلك عن طريق عملية تعرف بسحب الماء (Dehydration) أو عن طريق عملية أخرى تعرف بطريقة الربط العرضي . (Crosslinking)

• **الميكانيزم الثاني :** فيتضمن إعاقة عملية الأكسدة في الطور الغازي ، عن طريق الشقوق الحرية (Free radicals) ، مما ينشأ عنه تقليل إمداد الحرائق بالوقود اللازم له ، وبالتالي تقل كمية الطاقة الحرارية الناتجة عن الاحتراق ، وتعتبر المركب الهالوجينية من المواد التي تنصرف طبقاً للميكانيزم الثاني .

طرق قياس مقاومة الاحتراق :

تصميم طريق مقاومة المواد للاشتعال طبقاً لنوعية وغرض استخدام هذه المواد ، وفي تلك الطرق يتم تحديد مقاومة الاحتراق ، وكذلك مقاومة التوهج ، ويجرى العمل في العديد من المدارس العلمية لتطوير الطرق المستخدمة ، ولكن هناك مبادئ عامة تحكم هذه الطرق وهي : (٢)

- ١- سهولة الاشتعال .
- ٢- زمن التوهج .
- ٣- سرعة انتشار اللهب .
- ٤- كمية الطاقة الناتجة من الاشتعال .

ومن أهم طرق قياس مقاومة الاحتراق :

١. الطريقة القياسية الرئيسية :

وفي هذه الطريقة تقامس مساحة الجزء المتفحم ، وكذلك زمن التوهج للأقمصة المعرضة في الوضع الرأسى ، وتكون مساحة العينة $7 \text{ سم} \times 30.5 \text{ سم}$ ، وتعرض مصدر لهب لمدة ١٢ ثانية ، وقد تمت بعض التعديلات في العديد من البلدان لهذه الطريقة تبعاً للغرض ونوع الأقمصة المقاومة للاحتراق كما تعتبر هذه الطريقة أكثر طرق القياس انتشاراً ونجاحاً .

٢. طرق زاوية ٤٥°م للاحتراق :

و فيها تستخدم عينة جافة ، وثبتت وتعرض بزاوية ٤٥°م لمصدر اللهب وذلك في صندوق ذات تهوية ، يحتوى على وسيلة قياس وقت آلية ووسط احتراق مناسب ، ويكون طول اللهب ١٦.٥ بوصة ويكون وقت التعرض للهب حوالي ثانية واحدة ، ثم يحسب وقت انتشار اللهب . (٣)

٣. طريقة الزاوية المتغيرة :

و فيها توضع العينة المراد اختبارها في محور متحرك من الوضع الأفقي ، ومعرض طرفها إلى مصدر اللهب ، وتقاس الزاوية التي تبدأ عندها العينة في انتشار اللهب ، وتمرأ أيضاً في الاختبار الرأسى .

٤. قياس مقاومة الاحتراق للسجاد والموكبي والأثاث :

في تلك الطريقة ، يسخن قرص من الصلب حتى درجة ٨٠٠م (درجة الاحمرار) ويوضع على العينة المراد اختبارها لمدة ١٢ ثانية ، ثم يقاس بعدها زمن الاشتعال ، والمساحة المتفحمة من العينة المختبرة .

٥. طريقة المعدل الأوكسجيني (LOI) :

بدأ استخدام هذه الطريقة في عام ١٩٦٦ ، وقد كانت هذه الطريقة مخصصة لقياس مدى قابلية البوليمرات للاحتراق ، ثم تم تعميمها على جميع أنواع المنتوجات ، وهذه الطريقة قائمة على حساب نسبة الأوكسجين الموجودة في الوسط المحيط بالعينة عند بداية حدوث الاحتراق .

ويتم إجراء الاختبار بهذه الطريقة بواسطة جهاز خاص ارتفاعه ١٥ بوصة ، وقطره ٣.٥ بوصة ، وتكون مساحة العينة المختبرة $6 \text{ بوصة} \times 2.5 \text{ بوصة}$ وتقوم فكرة هذا الجهاز على استخدام نسب

مختلفة من كل من غازى النيتروجين والأوكسجين ممتزجة تمام الامتزاج ، ولهذا يتم استخدام اسطوانتين ، أحدهما بها غاز النيتروجين والأخرى بها غاز الأوكسجين مثبت على كل منهما عداد ذودقة عالية لحساب كمية الغاز المسحوب من الأنبوة ، ثم يمر كل من غازى النيتروجين والأوكسجين معاً في أنبوبة على شكل حرف (L) ، وذلك حتى يتم امتزاج الغازين بشكل متجانس ، وبعد ذلك يمر الخليط الغازين على مجموعة من الكرات الزجاجية لضمان تمام الامتزاج ثم يحيط هذا الخليط بالعينة المراد اختبارها ، والمعلقة على إطار على شكل حرف U ، ويتم تثبيتها من ثلاث جهات بينما يظل الظرف العلوي سائب .

الاستخدامات المختلفة للأقمشة المقاومة للاحتراق :

الأقمشة المقاومة للاحتراق ، يمكن استخدامها في العديد من الأغراض المختلفة منها :

١. الملابس الجاهزة ، وملابس النوم ، وملابس الأطفال بالأماكن المعرضين فيها لحوادث الحريق .
٢. الملابس الخاصة ب رجال الإطفاء .
٣. الجواكت والأطقم الخاصة (الملابس الوقائية) والخاصة للعاملين في المصانع المختلفة .
٤. أقمشة الأثاث المنزلي مثل مفارش الأسرة والستائر والأثاث .
٥. الأغراض الصناعية الخاصة .
٦. الملابس الخاصة ب رجال الجيش ، وأقمشة الباراشوت ، وملابس رجال الشرطة .
٧. أقمشة الفنادق والمطاعم والمسارح ودور السينما والمستشفيات . (٢٠)

التجارب والاختبارات العملية :

تتضمن عينات البحث استخدام قماش قطن ١٠٠٪ تركيب نسجي سادة ١/١ وأيضاً استخدام قماش مخلوط ٥٠٪ قطن و ٥٠٪ بولي استر تركيبه النسجي ١/٣ ومبرد ومواصفاته موضحه في الجدول التالي :

جدول رقم (١) يوضح مواصفات الخامات المستخدمة في البحث

التركيب النسجي	الاستطالة		قوية الشد		القطع	التمزرق		وزن ٢م	عدد الخيوط في البوصة		نمرة الخيط		اللون	العرض	الخامة					
	سادة	لحمة	سادة	لحمة		سادة	لحمة													
									سادة	لحمة	سادة	لحمة								
١/١ سادة	٣,٥	٣,٥	٤١,٣٣	٧٤	٢٥,٣١	٨٨	١٠٣	١٧٩	٥٧	٦٤	١٦	١٦	٢٤٠	روز	قطن ١٠٠٪					
١/٢ مبرد	٥,٧٥	٢	٧٢	٨٧,٣٣	٢٨٧٦	١٣٣	١٤٠	٢٠٩	٤٦	١١٨	١٢	٢٠	١٤٥	لبني	قطن مخلوط ٥٠٪ بولي استر ٥٠٪					

المعالجات المستخدمة لأقمشة البحث :

- أولاً : معالجة ضد نفاذية الماء .
- ثانياً : معالجة ضد الاشتعال .
- ثالثاً : معالجة ضد نفاذية الماء والاشتعال .

مواصفات المواد المستخدمة في تجهيز الأقمشة :

١. مادة الأكواوفوب : *Aquafobe*

• اللون milky

• Ph 6

• التركيب تكافيفات من شمع البرافين

٢. مادة الفلوروكربيون : *Fluorocarbon*

• اللون Milky

• Ph 6

• التركيب عديد الجزيئات اسم الوحدة فلوروكربيون

٣. مادة الشبه :

• اللون بلورات بيضاء كبيرة الحجم

• Ph 4

• التركيب كبريتات الومونيوم

هذه المادة ينتج عنها عند تعرضها للحرارة غاز ثاني أكسيد الكبريت الذي يمنع دخول الأكسجين الذي يساعد على الاحتراق.

التركيزات المستخدمة :

تم إعداد ثلاثة تركيزات من كل معالجة

١. معالجة ضد نفاذية الماء

(أ) باستخدام مادة الأكواوفوب

٢٠٠ جم أكواوفوب / لتر + ١ جم aceticacid / لتر

٣٠٠ جم أكواوفوب / لتر + ١ جم aceticacid / لتر

٤٠٠ جم أكواوفوب / لتر + ١ جم aceticacid / لتر

(ب) باستخدام مادة الفلوروكربيون :

٥٠ جم فلوروكربيون / لتر + ١ اسم aceticacid / لتر

٧٥ جم فلوروكربيون / لتر + ١ سم aceticacid / لتر

١٠٠ جم فلوروكربيون / لتر + ١ سم aceticacid / لتر

٢. معالجة ضد الاشتعال باستخدام الشبه:

• ١٠٠ جم شبه / لتر

• ١٥٠ جم شبه / لتر

• ٢٠٠ جم شبه / لتر

٣. معالجة ضد نفاذية الماء والاشتعال:

(أ) باستخدام مادتي الأكواقوب والشبه:

٢٠٠ جم أكواقوب / لتر + ١٠٠ جم شبه / لتر + ١ جم aceticacid / لتر

٣٠٠ جم أكواقوب / لتر + ١٥٠ جم شبه / لتر + ١ جم aceticacid / لتر

٤٠٠ جم أكواقوب / لتر + ٢٠٠ جم شبه / لتر + ١ جم aceticacid / لتر

(ب) باستخدام مادتي الفلوروكربيون والشبه:

٥٠ جم فلوروكربيون / لتر + ١٠٠ جم شبه / لتر + ١ سم aceticacid / لتر

٧٥ جم فلوروكربيون / لتر + ١٥٠ جم شبه / لتر + ١ سم aceticacid / لتر

١٠٠ جم فلوروكربيون / لتر + ٢٠٠ جم شبه / لتر + ١ سم aceticacid / لتر

الأدوات والأجهزة المستخدمة:

تم تحضير المواد بمعامل شركة مصر للغزل والنسيج بال محللة الكبرى .

١. أدوات معملية لإعداد محاليل التجهيز

٢. جهاز عصر ذو اسطوانات دوارة Pardder استخدم في التجهيز وتم استخدامه بسرعة ٨٠ لفة لكل دقيقة وضغط ٢.٥ بار وعرض الدرفل ٤٥ سم

٣. وحدة معالجة حرارية للتجفيف والتحميص.

خطوات التجربة:

١. إعداد عينات القماش من خاماتي (قطن ١٠٠% - قطن مخلوط "٥٠% قطن ٥٠% بولي استر") بعرض ٤٥ سم وطول ١٥٠ سم .

٢. إعداد المحاليل بالتركيزات المطلوبة .

٣. مراحل التجهيز غمر - عصير - تجفيف - تحميص:

- لف القماش على رول الماكينة استعداداً لإجراء عملية التجهيز يتم تركيب رول القماش بماكينة التيرموزول "pad- thermosol" ويمر القماش في حوض غمر به محلول والقماش مشدود ثم يدخل على مرحلة العصر بين درفلين .
- تجفيف القماش في الفرن لتبييض المنيبات (الماء) عند درجة حرارة 90°C لمدة ثلاثة دقائق .
- مرحلة التثبيت الحراري (التحميص) يتم إعادة القماش إلى الفرن على درجة 150°C لمدة ثلاثة دقائق .
- تجرى المراحل السابقة على قماش قطن ١٠٠٪ - قماش قطن مخلوط كلاهما على حده لاستخدام جميع التركيزات لكل من اختبارات (عدم النفاذية ومقاومة الاشتعال) .

الاختبارات التي تم إجراؤها بعد الانتهاء من المعالجات :

أجريت بعض الاختبارات العملية على الأقمشة المعالجة تحت البحث وذلك لتحديد خواصها المختلفة وعلاقة هذه الخواص بمتغيرات عوامل الدراسة وذلك بمعامل الفحص والجودة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمرحلة الكبرى في الجو القياسي ونسبة الرطوبة (65% + 2%) ودرجة حرارة ($20 + 5^{\circ}\text{C}$) وقد تم الابتعاد عن طرف القماش بمسافة لا تقل عن عشر عرض القماش وهذه الاختبارات هي كما يلى :

١. وزن المتر المربع وفقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ٣٥٩ / ٢٠٠٥ م (وزن المتر مربع)
٢. نفاذ الماء "رش الماء" قبل وبعد الغسيل وفقاً للمواصفة AATCC, 22-1961 washing resistance to spray test
٣. التمزق قبل وبعد الغسيل وفقاً للمواصفة ASTMD, 1442-59-1959
٤. الاشتعال قبل وبعد الغسيل وفقاً للمواصفة "Standard Method Of Test for Tear-Resistance of woven fabrics by falling pendulum "Elmendorf Apparatus" AATCC, 34-1972 " fire resistance" وفي هذا الاختبار تعرض القطعة لمصدر اشتعال طول ٢ سم لمدة ١٠ ثوان ثم يبعد اللهب ثم محاولة إطفاء بالرذاذ وتقييم كل محاولة إطفاء بنسبة 25% .
٥. احتكاك للقطع وفقاً للمواصفة test Method for color fastness to perspiration of fabrics P. 15 " "AATCC, 1973
٦. قوة الشد والاستطالة وفقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٥ / ٢٠٠٥ م (مقاومة الشد والاستطالة)
٧. الغسيل: test Method for color fastness to washing of fabrics p. 61 " "AATCC, 1972

النتائج والمناقشة :


- الفرض الأول :

توجد علاقة بين تركيز مادة الأكواوفوب وأفضلية الاستخدام مع قماش قطن ١٠٠٪

جدول رقم (٢)

المساحة	التركيز
٢.٥٥٤	٢٠٠ جم أكواوفوب / لتر
١.٩٥٨	٣٠٠ جم أكواوفوب / لتر
٤.٢٤٥	٤٠٠ جم أكواوفوب / لتر

شكل(١): أفضل تركيز من مادة الأكواوفوب على قطن ١٠٠٪.




يتضح من الجدول رقم (٢) والشكل رقم (١) ان تركيز ٤٠٠ جم أكواوفوب / لتر أفضل بالنسبة لخامة قطن ١٠٠٪ يليها تركيز ٢٠٠ جم أكواوفوب / لتر ثم تركيز ٣٠٠ جم أكواوفوب / لتر .

- الفرض الثاني :

توجد علاقة بين تركيز مادة الفلوركربون وأفضلية الاستخدام مع قماش قطن ١٠٠٪ .

جدول رقم (٣)

المساحة	التركيز
٥.٣٣٨	٥٠ جم فلوركربون / لتر
٤.٧٤٥	٧٥ جم فلوركربون / لتر
٤.٧٣٦	١٠٠ جم فلوركربون / لتر



يتضح من الجدول رقم (٣) والشكل رقم (٢) ان تركيز ٥٠ جم فلوروكربيون / لتر أفضل بالنسبة لخامة قطن ١٠٠٪ يليها تركيز ٧٥ جم فلوروكربيون / لتر ثم تركيز ١٠٠ جم فلوروكربيون / لتر .

• الفرض الثالث :

توجد علاقة بين المادة المستخدمة لنفاذية الماء وأفضلية الاستخدام مع قماش قطن ١٠٠٪

يتضح من جدول رقم (٢) وجدول رقم (٣) أن مادة الفلوروكربيون بتركيز ٥٠ جم / لتر أفضل من مادة الأكواوفوب ٤٤٠ جم / لتر.


• الفرض الرابع :

توجد علاقة بين تركيز مادة الأكواوفوب وأفضلية الاستخدام مع قماش مخلوط ٥٠٪ قطن ، ٥٠٪ بولي استر .

جدول رقم (٤)

المساحة	التركيز
٤,٨٠٠	٢٠٠ جم أكواوفوب / لتر
٤,٣٤٤	٣٠٠ جم أكواوفوب / لتر
٣,٤٤٣	٤٤٠ جم أكواوفوب / لتر

شكل (٣): أفضل تركيز من مادة الأكوافوب على قطن مخلوط ٥٠٪ بوليستر ٥٠٪ قطن.



● تركيز ٤٠٠ جم / لتر ● تركيز ٣٠٠ جم / لتر ● تركيز ٢٠٠ جم / لتر

يتضح من الجدول رقم (٤) والشكل رقم (٣) ان تركيز ٢٠٠ جم أكوافوب / لتر أفضل بالنسبة لخامة قطن ١٠٠٪ يليها تركيز ٤٠٠ جم أكوافوب / لتر ثم تركيز ٣٠٠ جم أكوافوب / لتر .

• الفرض الخامس :


توجد علاقة بين تركيز مادة الفلوركربيون وأفضلية الاستخدام مع قماش مخلوط ٥٠٪

قطن ، ٥٠٪ بولي استر

جدول رقم (٥)

التركيز	المساحة
٥٠ جم فلوركربيون / لتر	٤.٧٢٤
٧٥ جم فلوركربيون / لتر	٤.٨٥٥
١٠٠ جم فلوركربيون / لتر	٤.٤٩٦

شكل (٤): أفضل تركيز من مادة الفلوركربيون على قطن مخلوط ٥٠٪ بوليستر ٥٠٪ قطن.



● تركيز ١٠٠ جم / لتر ● تركيز ٧٥ جم / لتر ● تركيز ٥٠ جم / لتر

يتضح من الجدول رقم (٥) والشكل رقم (٤) ان تركيز ٧٥ جم فلوروكربيون / لتر افضل بالنسبة لخامة قطن ١٠٠ % يليها تركيز ٥٠ جم فلوروكربيون / لتر ثم تركيز ١٠٠ جم فلوروكربيون / لتر

• الفرض السادس :

توجد علاقة بين المادة المستخدمة لنفاذية الماء وأفضلية الاستخدام مع قماش مخلوط ٥٠% قطن و ٥٠% بولي استر .

يتضح من جدول رقم (٤) وجدول رقم (٥) أن مادة الفلوروكربيون بتركيز ٧٥ جم / لتر افضل من مادة الأكواوفوب ٢٠٠ جم / لتر.


• الفرض السابع :

توجد علاقة بين تركيز مادة الشبه وأفضلية الاستخدام مع قماش قطن ١٠٠ %

جدول رقم (٦)

المساحة	التركيز
١.٣٦٣	١٠٠ جم شبه / لتر
٢.٠٦٨	١٥٠ جم شبه / لتر
٢.٠٦٣	٢٠٠ جم شبه / لتر

شكل (٥): أفضل تركيز من مادة الشبه على قطن ١٠٠ %.



يتضح من الجدول رقم (٦) والشكل رقم (٥) ان تركيز ١٥٠ جم شبه / لتر افضل بالنسبة لخامة قطن ١٠٠ % يليها تركيز ٢٠٠ جم شبه / لتر ثم تركيز ١٠٠ جم شبه / لتر .


• الفرض الثامن :

توجد علاقة بين تركيز مادة الشبه وأفضلية الاستخدام مع قماش مخلوط ٥٠٪ قطن ، ٥٠٪ بولي استر.

جدول رقم (٧)

المساحة	التركيز
٢.٤٦٩	١٠٠ جم شبه / لتر
٢.٦٣٦	١٥٠ جم شبه / لتر
٢.٣٦١	٢٠٠ جم شبه / لتر

شكل (٦): أفضل تركيز من مادة الشبه على قطن مخلوط ٥٠٪ بوليستر ٥٠٪ قطن.




يتضح من الجدول رقم (٧) والشكل رقم (٦) ان تركيز ١٥٠ جم شبه / لتر أفضل بالنسبة لخامة قطن ١٠٠٪ يليها تركيز ١٠٠ جم شبه / لتر ثم تركيز ٢٠٠ جم شبه / لتر.

• الفرض التاسع :

توجد علاقة بين تركيز مادتي الأكواوفوب + الشبه وأفضلية الاستخدام مع قماش قطن ١٠٠٪

جدول رقم (٨)

المساحة	التركيز
١.٨١	٢٠٠ جم أكواوفوب / لتر + ١٠٠ جم شبه / لتر
٢.٥١	٣٠٠ جم أكواوفوب / لتر + ١٥٠ جم شبه / لتر
٢.٢١	٤٠٠ جم أكواوفوب / لتر + ٢٠٠ جم شبه / لتر




يتضح من الجدول رقم (٨) والشكل رقم (٧) ان تركيز ٣٠٠ جم أكواوفوب / لتر + ١٥٠ جم شبه / لتر أفضل بالنسبة لخامة قطن ١٠٠٪ يليها تركيز ٤٤٠ جم أكواوفوب / لتر + ٢٠٠ جم شبه / لتر ثم تركيز ٢٠٠ جم أكواوفوب / لتر + ١٠٠ جم شبه / لتر.

• الفرض العاشر :

توجد علاقة بين تركيز مادتي الفلوروكربون + الشبه وأفضلية الاستخدام مع قماش قطن ١٠٠٪

جدول رقم (٩)

المساحة	التركيز
٢.٦١	٥٠ جم فلوروكربون / لتر + ١٠٠ جم شبه / لتر
٢.٣٤	٧٥ جم فلوروكربون / لتر + ١٥٠ جم شبه / لتر
٢.٤٤	١٠٠ جم فلوروكربون / لتر + ٢٠٠ جم شبه / لتر



يتضح من الجدول رقم (٩) والشكل رقم (٨) أن تركيز ٥٠ جم فلوروكربون / لتر + ١٠٠ جم شبه / لتر أفضل بالنسبة لخامة قطن ١٠٠٪ يليها تركيز ١٠٠ جم فلوروكربون / لتر + ٢٠٠ جم شبه / لتر ثم تركيز ٧٥ جم فلوروكربون / لتر + ١٥٠ جم شبه / لتر.

• الفرض الحادى عشر :

توجد علاقة بين المادة المستخدمة لنفاذية الماء ومقاومة الاشتغال وأفضلية الاستخدام مع قماش قطن ١٠٠٪.

يتضح من الجدول رقم (٨) والجدول رقم (٩) أن مادتي الفلوروكرتون + الشبه بتركيز ٥٠ جم فلوروكربون / لتر + ١٠٠ جم شبه / لتر أفضل من مادتي الأكواوفوب + الشبة بتركيز ٣٠ جم أكواوفوب / لتر + ١٥٠ جم شبه / لتر.


• الفرض الثاني عشر :

توجد علاقة بين تركيز مادتي الأكواوفوب + الشبه وأفضلية الاستخدام مع قماش مخلوط قطن ، ٥٠٪ بولي استر.

جدول رقم (١٠)

المساحة	التركيز
٢.٢٣	٢٠٠ جم أكواوفوب / لتر + ١٠٠ جم شبه / لتر
٢.٥٨	٣٠٠ جم أكواوفوب / لتر + ١٥٠ جم شبه / لتر
٢.٥٥	٤٠٠ جم أكواوفوب / لتر + ٢٠٠ جم شبه / لتر

شكل (٩) أفضل تركيز لمادتي أكواوفوب + الشبه على قماش قطن مخلوط ٥٠٪ قطن ٥٠٪ بوليستر




يتضح من الجدول رقم (١٠) والشكل رقم (٩) ان تركيز ٣٠٠ جم أكواوفوب/لتر + ١٥٠ جم شبه /لتر أفضل بالنسبة لخامة قطن ١٠٠% يليها تركيز ٤٠٠ جم أكواوفوب /لتر + ٢٠٠ جم شبه /لتر ثم تركيز ٢٠٠ جم أكواوفوب /لتر + ١٠٠ جم شبه /لتر.

• الفرض الثالث عشر :

توجد علاقة بين تركيز مادى الفلوروكربون + الشبه وأفضلية الاستخدام مع قماش مخلوط ٥٠% قطن ، ٥٠% بولي استر

جدول رقم (١١)

المساحة	التركيز
٢.٣٥	٥٠ جم فلوروكربون /لتر + ١٠٠ جم شبه /لتر
٢.٤١	٧٥ جم فلوروكربون /لتر + ١٥٠ جم شبه /لتر
٢.٤٦	١٠٠ جم فلوروكربون /لتر + ٢٠٠ جم شبه /لتر



يتضح من الجدول رقم (١١) والشكل رقم (١٠) ان تركيز ١٠٠ جم فلوروكربون /لتر + ٢٠٠ جم شبه /لتر أفضل بالنسبة لخامة قطن ١٠٠% يليها تركيز ٧٥ جم فلوروكربون /لتر + ١٥٠ جم شبه /لتر ثم تركيز ٥٠ جم فلوروكربون /لتر + ١٠٠ جم شبه /لتر .

• الفرض الرابع عشر :

توجد علاقة بين المادة المستخدمة لنفاذية الماء ومقاومة الاشتعال وأفضلية الاستخدام مع قماش مخلوط ٥٠% قطن ، ٥٠% بولي استر.

يتضح من الجدول رقم (١٠) والجدول رقم (١١) أن مادتي أكوافوب + الشبه بتركيز ٣٠٠ جم أكوافوب/لتر + ١٥٠ جم شبه /لتر أفضل من تركيز مادتي الفلوروكربيون + الشبه بتركيز ١٠٠ جم فلوروكريبون /لتر + ٢٠٠ جم شبه /لتر

التوصيات :

١. ضرورة الاهتمام باستخدام الأقمشة المعالجة ودمج أكثر من معالجة في آن واحد باستخدام مواد آمنة بيئياً .
٢. ضرورة توظيف هذه الأقمشة في مجال الملابس بما يفي بمتطلبات الملبس .
٣. ضرورة وضع في الاعتبار توافق المنتج المجهز في الحفاظ على البيئة بحيث يكون آمن بيئياً .
٤. الاهتمام بتدریس مواد التجهيز المختلفة لطلابات كلية التربية النوعية بما يتواافق مع المنتج الملبي .

المراجع

١. أحمد فؤاد النجعاوى : تكنولوجيا تجهيز الأقمشة القطنية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ب.ت .
٢. أحمد والى : مقاومة المنسوجات السليلوزية للاحتراق ، برنامج التدريب السعودى ، المركز القومى للبحوث . ٢٠٠٣ ،
٣. أشرف محمد حسن : السليلوز مقاومة للاحتراق ، مشروع زيادة القدرة التنافسية للصناعات النسجية ، الجزء الثاني ، غرفة الصناعات النسجية ، القاهرة ، ٢٠٠٢ .
٤. الهيئة المصرية العامة للتوكيد القياسي : وزن المتر المربع ٢٠٠٥/٣٥٩ .
٥. الهيئة القومية العامة للتوكيد القياسي : نفاذية الماء (رشح الماء قبل وبعد الغسيل وفقاً للمواصفة AATCC, 22-1961 .
٦. الهيئة القومية العامة للتوكيد القياسي : التمزق قبل وبعد الغسيل وفقاً للمواصفة ASTMD. 1442 . ٥٩-1959 .
٧. الهيئة القومية العامة للتوكيد القياسي : الاشتعال قبل وبعد الغسيل وفقاً للمواصفة AATCC, 34 . ١٩٧٢ .
٨. الهيئة القومية العامة للتوكيد القياسي : احتكاك القطع ١٩٧٣ . AATCC, 1973 .
٩. الهيئة القومية العامة للتوكيد القياسي : قوة الشد والاستطالة وفقاً للمواصفة القياسية ٢٣٥/٢٠٠٥ .
١٠. الهيئة القومية العامة للتوكيد القياسي : الغسيل AATCC, 1972 .
١١. خالد كمال خالد : تجهيز الأقمشة القطنية بهدف إكسابها خواص مقاومة التجعد ومقاومة الاحتراق والصباغة ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، ١٩٩٤ .
١٢. عبد المنعم صبرى ورضا صالح شرف : معجم مصطلحات الصناعات النسجية ، طبع فى ألمانيا ، ١٩٧٥ .
١٣. على على حبيش : مشروع تطوير عمليات تحضير وتجهيز الألياف النسجية ، المركز القومى للبحوث ، القاهرة ، ١٩٩٩ .
١٤. فوزى سعيد زكى شريف : الأساليب العلمية والفنية الحديثة وامكانية الاستفادة منها فى تصنيع منتجات ملبدية مقاومة للاحتراق ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، ٢٠٠٤ .
١٥. كوثر الزغبى وأخرون : دراسات فى النسيج ، دار الفكر العربى ، القاهرة ، ١٩٩٧ .
١٦. معروف أحمد معروف : تأثير بعض أنواع الحياكات والغرز على الخواص الطبيعية والميكانيكية لبعض الملابس عالية التحمل رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، ١٩٩٩ .
١٧. منى عبد المنعم عقدة : الطريقة الحديثة فى إعداد الأقمشة القطنية مقاومة للبكتيريا ، النشرة العلمية للصناعات النسجية ، العدد ٥١ ، صندوق دعم الغزل والنسيج ، الإسكندرية ، ١٩٩٨ .
١٨. هبه عبد العز عبد الله حسانين : بعض المشاكل المتعلقة بنظام الإنتاج داخل مصانع الملابس الجاهزة وعلاقتها بالتلوث البيئى ، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، ٢٠٠٠ .
19. Basic of Dyeing and Finishing, AATCC Workshop, January, 1990.
20. Sana A. Amine : Flame Retardant Fabrics, National Research Center, Cairo, 1971.