
إمكانية تجهيز أقمشة الجينز للاستخدام في تصنيع جاكيت البدلة الرجالية كلاسيك*

إعداد

أ.د/ رأفت حسن عمر

أ.د/ على السيد زلط

أستاذ الملابس والنسيج ووكيل كلية التربية النوعية أستاذ الصباغة والتجهيز - قسم طباعة المنسوجات
لشئون الكلية والطلاب بالمنصورة (السابق) والصباغة والتجهيز - كلية الفنون التطبيقية
جامعة حلوان جامعة المنصورة

أيمن محمد إبراهيم محمد

ماجيستير في التربية النوعية
اقتصاد منزلي (ملابس ونسيج)

مجلة بحوث التربية النوعية – جامعة المنصورة

عدد ٢٦ – يونيو ٢٠١٢

* بحث مستقل من رسالة دكتوراه

إمكانية تجهيز أقمشة الجينز للاستخدام في تصنيع جاكيت البدلة الرجالية كلاسيك

إعداد

* أ.د/ على السيد زلط ** أ.د/ رافت حسن عمر *** أمين محمد ابراهيم محمد

الملخص :

يهدف البحث إلى دراسة الطرق المختلفة لتجهيز وصياغة خامات الجينز لتصنيع جاكيت البدلة الكلاسيك.

يمكن تحديد مشكلة البحث في مدى إمكانية تصنيع جاكيت بدلة كلاسيك من خامات الجينز يناسب الطبقات ذات الدخول المتوسط والمحدودة ، ما مدى تقبل المجتمع لجاكيت البدلة الكلاسيك الذي تم تصنيعه من خامات الجينز من حيث الخامدة والسعر والتصميم؟

وكان فروض البحث:

١. توجد علاقة دالة إحصائية بين خامة الجينز المصنوعة من القطن ١٠٠٪ قبل تجهيزها وبعد تجهيزها حتى تتناسب ومواصفات تصنيع جاكيت البدلة الرجالية الكلاسيك.
٢. توجد علاقة دالة إحصائية بين خامة الجينز المصنوعة من القطن المخلوط (قطن + بولي استر) الخام وبعد تجهيزه أو معالجته كيميائيا ليتناسب ومواصفات تصنيع جاكيت البدلة الرجالية الكلاسيك.
٣. توجد علاقة دالة إحصائية بين خامة الجينز المصنوعة من القطن المخلوط (قطن + ليكرا) الخام وبعد تجهيزه ومعالجته كيميائيا ليتناسب ومواصفات تصنيع جاكيت البدلة الرجالية الكلاسيك.
٤. توجد علاقة دالة إحصائية بين أسلوب التجهيز النهائي لإنتاج جاكيت البدلة الرجالية الكلاسيك (قطن ١٠٠٪ - قطن مخلوط بولي استر - قطن مخلوط ليكرا) وقوية الشد والاستطالة للخامات محل الدراسة.
٥. توجد علاقة دالة إحصائية بين أسلوب التجهيز النهائي للأقمشة قبل تصنيع جاكيت البدلة الرجالية الكلاسيك وبين مقاومة الأقمشة للتبعيد.

* أستاذ الملابس والنسيج ووكيل كلية التربية النوعية لشئون الكلية والطلاب بالمنصورة

** أستاذ الصباغة والتجهيز قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

*** ماجستير في التربية النوعية - اقتصاد منزلي (ملابس ونسيج)

٦. توجد علاقة دالة إحصائية بين أسلوب التجهيز النهائي للأقمشة المختلفة وبين نسبة الانكماش للأقمشة محل الدراسة حتى تتناسب ومواصفات تصنيع جاكيت البدلة الرجالية الكلاسيك.

وكان منهج البحث: المنهج التجاري.

نتائج البحث:

من خلال التحليل الإحصائي لعمليات التجهيز المختلفة التي أجريت على أقمشة الجينز المختلفة (قطن ١٠٠% - مخلوط "قطن ٦٥% + بولي استر ٣٥%" - ليكرا "قطن ٩٨% + ليكرا ٢%").

وقد تم التوصل إلى أن أفضل عينات قماش جينز مجهز كالتالي:

قماش مخلوط (قطن ٦٥% + بولي استر ٣٥%) مجهز إنزيم ، مخلوط (قطن ٦٥% + بولي استر

(٣٥% مصبوع ، قطن ١٠٠% مجهز إنزيم + حجر، قطن ١٠٠% مجهز كسترة .

وأوضح أن أفضل تجهيز لتصنيع الجاكيت الرجالية الكلاسيك من خامات الجينز هو مخلوط (قطن ٦٥% + بولي استر ٣٥%) مصبوع، ثم يليه قطن ١٠٠% مجهز كسترة، ثم مخلوط (قطن ٦٥% + بولي استر ٣٥%) مجهز إنزيم، ثم قطن ١٠٠% مجهز إنزيم + حجر، وذلك حسب ترتيب السهولة في التصنيع الكمي (الإنتاج بكميات كبيرة).

The processing of jeans fabrics Listhaddam In the manufacture of men's suit jacket Classic

Summary

The research aims to study different ways of processing and dyeing of raw materials for the manufacture of jeans classic suit jacket. Can identify the research problem Vymdi the possibility of manufacturing a suit jacket Classic of raw jeans fit classes to middle-income and limited, to what extent the community to accept the classic suit jacket, which was manufactured from raw materials in terms of raw jeans, price and design?

The research hypotheses:

1. There is a relationship statistically significant between the severity of jeans made from 100% cotton processing before and after processing to fit specifications and manufacturing men's classic suit jacket.
2. There are statistically significant relationship between severity of jeans made from cotton blended (cotton + polyester) raw and after processing or chemically manipulated to suit the specifications and manufacture of classic men's suit jacket.
3. There is a relationship statistically significant between the severity of jeans made from cotton blended (cotton + lycra) raw and after processing and chemically manipulated to suit the specifications and manufacture of classic men's suit jacket.
4. There are statistically significant relationship between the style of the final processing for the production of classic men's suit jacket (100% cotton - cotton mixed with polyester - cotton mixed with Lycra) and the tensile strength and elongation of the materials under study.
5. There are statistically significant relationship between the style of the final processing of fabrics manufactured by the classic men's suit jacket and fabrics for wrinkle resistance.
6. There are statistically significant relationship between the style of the final processing of fabrics and different between the percentage of

shrinkage of the fabrics under consideration to fit industry standards and men's classic suit jacket.

The research method: the experimental method.

Search Results:

Through statistical analysis of the various processing operations performed on the jeans of different fabrics (cotton 100% - a mixture of "Cotton 65% + polyester 35%" - Lycra, "Cotton 98% + 2% Lycra").

Has been reached that the best samples of cloth Jeans equipped as follows:

A mixture of cloth (cotton 65% + polyester 35%) is equipped with an enzyme, a mixture (65% cotton + polyester 35%) dyed, 100% cotton is equipped with enzyme + stone, 100% cotton fitted Ckstrp.

It turned out that the best processing for the manufacture of the jacket Men's Classic of raw jeans is a mixture of (cotton 65% + polyester 35%) dyed, and then followed by a 100% cotton fitted Ckstrp, then a mixture of (cotton 65% + polyester 35%) is equipped with an enzyme, then cotton 100% equipped with enzyme + stone, in order to ease in manufacturing the quantitative (mass production).

إمكانية تجهيز أقمشة الجينز للاستخدام في تصنيع جاكيت البدلة الرجالية كلاسيك

إعداد

* أ.د/ علي السيد زلط ** أ.د/ رافت حسن عمر *** أمين محمد ابراهيم محمد

المقدمة ومشكلة البحث:

تعتبر صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات التي تلعب دوراً حيوياً في اقتصادات الدول لذلك فإنها تحظى باهتمام كبير وخاصة في ظل التغيرات العالمية في وقتنا الراهن، وبناء على ذلك فإنه من الضروري توجيه العلم والتكنولوجيا الحديثة لتطوير هذه الصناعة، حيث أن العلم والتكنولوجيا يشكلان قوى دفع كبيرة في رفع كفاءة العمل الإنتاجية(٢).

وصناعة الملابس هي تحويل الأقمشة أو المواد الخام والخامات المساعدة بطريقة أو بأخرى إلى منتجات ملبيّة(٤).

وقد مررت صناعة الملابس الجاهزة في العالم منذ بداية القرن العشرين بمراحل من التطور، فمن الورش الصغيرة المحدودة إلى المصانع الضخمة ذات الإنتاج الكمي وبكميات كبيرة والتي تستخدم العقول الالكترونية في تشييد الإنتاج وتحقيق الرقابة بهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية والحد من الاعتماد على العامل البشري مع الاحتفاظ بجودة المنتج(٩).

وجاكت البدلة الكلاسيك من القطع الملبيّة التي تعتمد في تصنيعها على الماكينات المتخصصة في جميع مراحلها كما يعتمد على المكاوي المتخصصة أثناء التشغيل وبعد الإنتاج النهائي.

ونظراً لاختلاف القدرات الشرائية للمستهلكين وكذلك ميولهم أو أدواتهم ورغباتهم أصبح هناك تطويراً آخر من حيث التصميم والخامات المستخدمة لكل فئة من فئات المجتمع(٣).

ونظراً للإقبال الشديد على خامات الجينز لكونها مصنوعة من القطن سواء في البنطلون الرجال أو الحريري أو ملابس الأطفال أو أي قطعة ملبيّة، إلا أنه لم يتم تصنيع جاكت بدلة كلاسيك من خامات الجينز سواء في مصر أو في أي دولة من دول العالم قبل إجراء البحث.

ويعتبر القطن المصري من أجود أنواع القطن في العالم لذلك يمكن استخدامه في تصنيع خامات الجينز التي يتم تصنيع جاكت البدلة الكلاسيك منها ونظراً للتقدم الحضاري الذي نعيشه

* أستاذ الملابس والنساج ووكيل كلية التربية النوعية لشئون الكلية والطلاب بالمنصورة (السابق) جامعة المنصورة

** أستاذ الصباغة والتجهيز قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

*** ماجستير في التربية النوعية - اقتصاد منزلي (ملابس ونساج)

والانفتاح على العالم الخارجى نجد أن الموضة تنتشر انتشارا سريعا من الدول والقرارات وتتغير بتغير الموسام والمناسبات(٧).

كما تعتبر أقمشة الجينز من الأقمشة الهامة التي تحظى بعنوية واهتمام الكثير، حيث أنها تساير خطوط الموضة بكافة أشكالها وأنواعها وحيث أن التجهيز النهائى لأقمشة الجينز يلعب دورا هاما فى شكل ومتانة الملبس ونظرا لندرة الدراسات فى مجال تجهيز ملابس الجينز ثم اجراء هذه الدراسة لاستخدام خامات الجينز التي يتم تجهيزها فى تصنيع جاكيت بدلة كلاسيك.

مشكلة البحث وتساؤلاته:

ويمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤلان الآتيان:

١. هل يمكن تصنيع جاكيت بدلة كلاسيك من خامات الجينز يناسب الطبقات ذات الدخول المتوسطة والمحدودة؟
٢. ما مدى تقبل المجتمع لجاكيت البدلة الكلاسيك الذي تم تصنيعه من خامات الجينز من حيث الخامة والسعر والتصميم؟

هدف البحث:

يهدف البحث إلى:

١. دراسة الطرق المختلفة لتجهيز وصباغة خامات الجينز لتصنيع جاكيت البدلة الكلاسيك.
٢. إتاحة الفرصة أمام طبقات المجتمع لاختيار التصميم الأفضل والذي يلائم الدخول المتوسطة والمحدودة.

أهمية البحث:

١. إمكانية تصنيع جاكيت بدلة مناسب لطبقات المجتمع المختلفة وذلك من حيث السعر والتصميم.
٢. مساعدة هدف الدولة القومى في استخدام الأسلوب العلمي في حل بعض مشكلات الصناعة وهى تطوير الخامات المحلية مثل القطن وتصنيع منتجات عالية الجودة تتنافس الإنتاج资料.

فرضيات البحث:

١. توجد علاقة دالة إحصائية بين خامة الجينز المصنوعة من القطن ١٠٠٪ قبل تجهيزها وبعد تجهيزها حتى تتناسب ومواصفات تصنيع جاكيت البدلة الرجالى الكلاسيك.
٢. توجد علاقة دالة إحصائية بين خامة الجينز المصنوعة من القطن المخلوط (قطن + بولي استر) الخام وبعد تجهيزه أو معالجته كيميائيا ليتناسب ومواصفات تصنيع جاكيت البدلة الرجالى الكلاسيك.
٣. توجد علاقة دالة إحصائية بين خامة الجينز المصنوعة من القطن المخلوط (قطن + ليكرا) الخام وبعد تجهيزه ومعالجته كيميائيا ليتناسب ومواصفات تصنيع جاكيت البدلة الرجالى الكلاسيك.

٤. توجد علاقة دالة إحصائية بين أسلوب التجهيز النهائي لإنتاج جاكيت البدلة الرجالى الكلاسيك (قطن ١٠٠٪ - قطن مخلوط بولي استر - قطن مخلوط ليكرا) وقوية الشد والاستطالة للخامات محل الدراسة.

٥. توجد علاقة دالة إحصائية بين أسلوب التجهيز النهائي للأقمشة قبل تصنيع جاكيت البدلة الرجالى الكلاسيك وبين مقاومة الأقمشة للتبعيد.

٦. توجد علاقة دالة إحصائية بين أسلوب التجهيز النهائي للأقمشة المختلفة وبين نسبة الانكماش للأقمشة محل الدراسة حتى تتناسب ومواصفات تصنيع جاكيت البدلة الرجالى الكلاسيك.

حدود البحث:

- حدود زمنية: (٢٠٠٩، ٢٠٠٧م).
- حدود مكانية: بعض المصانع الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان.

منهج البحث:

لكل يتم تحقيق الهدف المنشود من هذه الدراسة يتم استخدام المنهج التجريبى.

أدوات البحث:

١. خامات جينز يمكن تجهيزها للاستخدام فى تصنيع جاكيت البدلة الرجالى الكلاسيك.
٢. التجهيزات النهائية لهذه الخامات وذلك باستخدام (الإنزيم - الحجارة).
٣. بعض الأجهزة العملية لإجراء التجارب طبقاً للمواصفات القياسية المصرية . بالمركز القومى للبحوث.

الخطوات الإجرائية للبحث:

الإطار النظري ويشتمل على:

أولاً: الدراسات السابقة للبحث والمراجع العربية والأجنبية والمواصفات القياسية العالمية والمصرية الخاصة بالخواص الوظيفية لأقمشة الجينز وجاكيت البدلة الكلاسيك.

ثانياً: دراسة بعض أساليب التجهيز النهائي لخامات الجينز.

الإطار العملي وقد اشتمل على المحاور الآتية:

أولاً: مواصفات العينات التجارية محل الدراسة.

ثانياً: التجهيزات التى تجرى على خامات الجينز محل الدراسة.

ثالثاً: عرض نتائج الدراسة وهى عبارة عن عينات مجهرة ومصنعة من خامات الجينز.

مصطلحات البحث:

الجينز (Denim):

اشتق أصل كلمة جينز من اسم مدينة تسمى جينوا بإيطاليا ولها عملة تسمى (الجين) كانت متداولة فى القرن الرابع عشر والخامس عشر ثم أطلقت هذه الكلمة (جين) على نوع الخامقة القطنية التى كانت تباع حين ذلك وحورت فيما بعد إلى قماش الجينز(٨).

وكان يتم نسجه في بادئ الأمر بطريقة النسيج المبردي كما كان اللون الأزرق هو اللون المميز له في بدايته أما الآن تنوّعت ألوانه(٢).

قماش قطني ينسج من خيوط مفردة سميكه بتركيب نسجي مبردي ٢/١ أو ٣/١ مبرد، ويتميز بأن زاوية المبرد تجري من اليسار إلى اليمين في وجه القماش(٨).

الإنزيم: Enzyme

هو مركب بروتيني يعمل كعامل محفز أو عامل وسيط نتيجة الخلية الحية لتسريع تفاعل كيميائي معين من دون أن يستهلك هو نفسه فيه أو يتغير ويتميز بالتخصصية والدقة في العمل(٥)، أما الموضة في الملبس فتعنى في الأنقة في الملبس وتتصل اتصالاً دقيقاً بفصول السنة، وتعيش مدة من الزمن محدودة بحدود، ولا يمكن أن يراها الناس بعد مضي فترة زمنية دون أن يسخروا منها(٦).

جاكت البدلة الكلاسيك:

هو جزء أساسي من ملابس الرجال ويستخدم مع القميص والبنطلون أو التيشرت والبنطلون.

صباقة الجينز:

يتم صباقة الجينز من خلال صباقة خيوط النساء وذلك باستخدام صباقة الأحواض الطبيعية الأنديجو، ومصدر كلمة Indigo مشتق من اليونانية Indicon ومعناها الهند(١).

الإطار النظري:

التركيب النسجية المستخدمة:


تنقسم التركيب النسجية بالأقمشة إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

المجموعة الأولى (النسيج السادة):

يعتبر النسيج السادة هو الأساس الأول للتركيب النسجية، وهو أول التركيب النسجية التي استعملت قديماً لسهولة الحصول عليها بأقل الجهد والإمكانيات، وهو أكثر المنسوجات استعمالاً، وهذا النوع من القماش يكون مظهره السطحي من أعلى مساوى للمظهر السطحي من أسفل(٣).

المجموعة الثانية (النسيج المبرد):

من أكثر التركيب النسجية شيوعاً في إنتاج ملابس الجينز، حيث تتميز أقمشة الجينز بسداها الأزرق بينما تكون خيوط اللحمة غير مصبوغة فنظهر خيوط النساء الزرقاء على وجه المنسوج في حين تختفي خيوط اللحمة في ظهره، ويعتبر النسيج المبرد ١/٢ هو التركيب النسجى المستخدم في غالبية أقمشة الجينز حيث يظهر ثلثي النساء واللون الأزرق على وجه القماش(١١).



شكل رقم (١) التركيب النسجي لأقمشة الدنين

ويختلف التركيب النسجي المبردي في مظهره عن التركيب النسجي السادة، فيسبب نظام القماش بالأنسجة المبردية في تكوين خطوط مائلة بالأقمشة، وتستخدم هذه الأنسجة لإكساب الأقمشة زيادة في الوزن ليكون أكثر اندماجاً مما لو نسج بنفس الخيوط والمواصفات بأسلوب السادة (١٢).

ويتميز النسيج المبردي بشكل عام بوجود تأثيرات خطوط مائلة بزوايا مختلفة الدرجات تكون موضحة تماماً.

معالجة أو تجهيز الجينز:

إن عمليات التجهيز النهائي تؤثر على خواص الملمس للأقمشة المستخدمة من الجينز وتؤدي إلى توافر أسباب الراحة والمظهر المقبول حيث تجرى عمليات التجهيز بغرض إكساب الملابس الجينز لوناً مميزاً وكذلك معالجته بمادة منتجة لإكساب السطح الخارجي الملمس الناعم (٣).

ومنذ سنوات مضت كان يفضل الجينز الغالي والذي يبدو على هيئة المستعمل حيث اللون الباهت والسطح المكشوط كما لو كان مستعملاً منذ فترة غير قصيرة والذي ينجم من عمليات الغسيل والارتداء المتكررة بعد فترة من الزمن (٤).

وأصبح الغسيل والتبييض والتأكل الميكانيكي والمعالجات الإنزيمية معياراً في أقمشة الدنين (٥).

المعالجة الرطبة:

هي طريقة الغسيل التي يتم بواسطتها التوصل إلى اختلاف في كثافة الألوان على سطح المنتج والمظهر الناتج عن عملية الغسيل هذه يسمى حسب طريقة الغسيل المستعمل ومنها:


أ- الغسيل بواسطة الحجارة (Stonewash):

إن أحد عمليات الغسيل التي تستخدم لإعطاء الجينز المظهر القديم هي الغسيل بالحجارة (٦).

ولقد أستعمل الحجر منذ بداية استخدام الحجارة في عمليات الغسيل للجينز وذلك في بداية عام ١٩٨١ م.

حيث يتم استخدام الحجر الخاص والذى ينبع فى حوض برمجيات البوتاسيوم (KMNO4) ومع استخدام أحجار بأحجام مختلفة فإن ذلك يؤدى إلى إحداث تأثيرات مختلفة. وتوجد أحجام مختلفة للأحجار المستخدمة فى غسيل الجينز منها (٥٠ - ٧٠ مللى)، (٣٥ - ٢٥ مللى).

وخلال عملية الغسيل بواسطة الأحجار، تغمر الثياب والحجارة فى برميل الغسالة ضمن حمام مائي وتقليل المجموع لعدة ساعات حتى يتم الاحتكاك بين القماش والأحجار ليتم الكحت فى طبقة القماش السطحية حتى يذوبلونها إلى لونين متغيرين بشكل غير منتظم ولكن متناسق (١٤).



شكل رقم (٢) ماكينة غسيل الجينز بالحجارة أو إنزيم + حجارة

بـ- الغسيل بواسطة الإنزيمات : Cellulose enzyme

يتم من خلال استخدام السليلوز بسبب مقدرته على تحليل القطن، فإن إنزيم السليلوز مثالى لعملية غسيل ملابس الجينز، حيث أن لترًا واحدًا من الإنزيم مخلوطًا مع كمية مناسبة من الماء وبإضافة بعض المواد المساعدة— تستعمل لخلق بيئة مناسبة لعمل الإنزيم وتحسين أداؤه وتحسين نوعية القماش الناتج لتحليل مائة كيلو من أقمشة السليلوز القطنية وذلك خلال ثلاثين دقيقة معطياً المظهر المرغوب من عملية الغسيل (١٣).



شكل رقم (٣) : ماكينة غسيل الجينز بالإنزيم

جـ- الغسيل بواسطة الإنزيم والأحجار معاً :

يتم من خلاله وضع الأحجار والإنزيم معاً في نفس الغسالة (١).

الدراسة التجريبية.

أولاً : الموصفات التنفيذية للأقمشة محل الدراسة.

ثانياً: التجهيزات التي أجريت على الأقمشة والملابس المصنعة من أقمشة الدينم.

حدود الدراسة التجريبية:

تقتصر الدراسة التجريبية على أفضل أساليب التجهيز لأقمشة الجينز لتصنيع جاكيت بدلة كلاسيك وذلك من خلال ثلاثة أنواع من أقمشة الجينز.

١. أقمشة جينز قطن٪١٠٠.

٢. أقمشة جينز مخلوط (قطن٪٦٥ + بولي استر٪٣٥).

٣. أقمشة جينز ليكرا (قطن٪٩٨ + ليكرا٪٢).

وتنقسم الخطوات الإجرائية للدراسة التجريبية إلى عدة خطوات كالتالي:

أولاً: الموصفات التنفيذية للأقمشة محل الدراسة:

جدول رقم (١) يوضح مواصفات عينات التجارب

رقم العينة	نوع التجييز	نوع ونمرة اللحمة	نوع ونمرة السداد	التركيب النسجي
١	قطن٪١٠٠ مقلم (إنزيم + حجر)	قطن سورى ١/٧	قطن سورى ٢٤ فلتة/سم	مبرد ١/٣
٢	ليكرا٪٩٨ (قطن٪٢ + ليكرا٪٢) (إنزيم)	قطن سورى ١/٩	قطن سورى ٢٢.٥ فلتة/سم	مبرد ١/٢
٣	مخلوط (قطن + بولي استر٪٣٥) مقلم مجهز إنزيم	قطن سورى ١/٩	قطن سورى ٢٤ فلتة/سم	مبرد ١/٣
٤	مخلوط (قطن + بولي استر٪٣٥) كاروه مجهز إنزيم	قطن سورى ١/٩	قطن سورى ٢٤ فلتة/سم	مبرد ١/٣
٥	قطن٪١٠٠ أسود مجهز كسترة	قطن سورى ١/٧	قطن سورى ٢٤ فلتة/سم	مبرد ١/٣
٦	قطن٪١٠٠ كحلى مجهز كسترة	قطن سورى ١/٧	قطن سورى ٢٤ فلتة/سم	مبرد ١/٣
٧	مخلوط (قطن + بولي استر٪٣٥) مجهز صباغة	قطن سورى ١/٩	قطن سورى ٢٤ فلتة/سم	مبرد ١/٣

أ- خيوط السداد: استخدمت خيوط قطنية للسداء من نمرة (١/٩، ١/٧) قطن سورى.

ب- خيوط اللحمة: استخدمت خيوط اللحمة من نمرة (١/٩، ١/٧) قطن سورى، (١/٦٠٠) بولي استر.

تم نسج العينات باستخدام نول سوليزر Sulezer بشركة برينتكس بالعاشر من رمضان.

تم تنفيذ تصميم من كل نوع من الأقمشة محل الدراسة:

(مثال) التصميم الأول:

• اسم التصميم: جاكيت جينز رجالى كلاسيك مقلم.

• الخامدة المستخدمة: قماش جينز قطن٪١٠٠.

• الأدوات المساعدة: بطانة - حشو - زرائر.

• أسلوب التجهيز: تمت المعالجة باستخدام إنزيم + حجر، وكانت مراحل التجهيز كالتالي:

أولاً: إزالة النشا:

تمت عملية إزالة النشا باستخدام إنزيم الإيميليز في درجة حرارة 60°C ولمدة ٢٠ دقيقة.

ثانياً: التجهيز باستخدام الإنزيم + الحجر:

يتم إضافة إنزيم السليلوز ٢ جم / لتر + حجر 350 مم يعادل ١٥٪ من وزن الخاممة ويضاف الماء بنسبة ١٠ لتر / كجم لمدة ٢٠ دقيقة في درجة حرارة $60^{\circ}\text{C} - 70^{\circ}\text{C}$.

ثالثاً: عملية الشطف:

والغرض منها إزالة إنزيم السليلوز من الملابس لتجنب التفاعلات وعدم وجود بقع على الخاممة، ويتم ضبط منسوب الماء داخل الماكينة عند درجة حرارة 70°C ولمدة ١٠ دقائق وذلك طبقاً لوزن قطع الملابس داخل الماكينة.

رابعاً: عملية التجهيز النهائي:

ويتم ذلك بإضافة مواد تطيرية مثل الأمينو سيليكون لمدة ١٠ دقائق وذلك للحصول على السخاوة والنعومة المطلوبة.

خامساً: العصر:


يتم ذلك في عصارات خاصة، وتوجد بعض الشركات بها غسالات تقوم بالعصر بعد الشطف مباشرةً.

سادساً: التجفيف:

يتم التجفيف في المجفف الخاص بذلك عند درجة حرارة 90°C أو أكثر لمدة ٢٠ دقيقة حتى يتم التجفيف نهائياً، تم عمل الغسيل والتجهيز بمصبغة المجد بمدينة العبور.

التشغيل (التصنيع):

تم تصنيع العينة وذلك بعد عمل التجهيزات السابقة لها بشركة دايموند تكتسайл بالعاشر من رمضان.



قماش جينز مبرد حام قماش جينز مبرد حام

شكل رقم (٤) قماش جينز قطن٪١٠٠



شكل رقم (٥)

يوضح تصنيع الجاكيت بعد التجهيز بالإنزيم + حجر اختبار الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة والتي تتحقق من خلال اختبارات:
قياس مقاومة الشد والاستطالة:

تم إجراء اختبار مقاومة الشد والاستطالة في معامل المركز القومي للبحوث بالدقى في الجو القياسي (درجة حرارة 20 ± 2 ، والرطوبة النسبية $65 \pm 2\%$).
وقد استخدم جهاز Tiniusolsan Loks-England.

سرعة الفك العلوي ٢٥٠ مم / دقيقة.

المسافة بين الفكين ٢٠ سم.

مسافة العينة المختبرة: العرض ٥٠ مم بدون الخيوط الخارجية، الطول ٣٥٠ مم.
وتتلخص فكرة الجهاز فى استعمال قوة متزايدة لتحديد أقصى قوة واستطالة عند القطع،
وتعمل ماكينة الشد بمعدل سرعة بحيث يكون متوسط القطع لمجموعة عينات تقع فى مدى محدد
من الزمن.

حيث تم تثبيت قطع الاختبار بين الفكين العلوى والسفلى للجهاز، مع مراعاة أن تثبت العينة فى الاتجاه الطولى بحيث تكون عمودية على حافة الفك ثم نعرضها للشد من خلال الفك العلوى، حيث أن الفك السفلى ثابت والعلوى هو المتحرك، ويستمر الشد حتى حدوث قطع أو تهتك

بالعينة، هذا وقد تم إجراء ثلاث اختبارات لكل عينة من عينات التجارب في كل من اتجاهي السداء واللحمة، وكانت النتائج كالتالي:

جدول رقم (٢) يوضح نتائج اختبار قوة الشد في اتجاه السداء

رقم العينة	نوع الخامسة	قراءة رقم (١) كجم	قراءة رقم (٢) كجم	قراءة رقم (٣) كجم	متوسط القراءات
١	قطن ١٠٠٪ خام	١٨٠	١٧٠	١٧٥	١٧٥
٢	قطن ١٠٠٪ مجهز إنزيم + حجر	١٢٦	١٣٦	١٣٤	١٣٢
٣	قطن ١٠٠٪ مجهز كسترة	١٦٠	١٧٦	١٦٢	١٦٦
٤	مخلوط (قطن + بولي استر) خام	١١٦	١٣٦	١٣٠	١٢٧,٣
٥	مخلوط (قطن + بولي استر) كاروه مجهز إنزيم	١١٤	١٢٠	١٤٠	١٢٤,٦
٦	مخلوط (قطن + بولي استر) مقلم مجهز إنزيم	٨٤	٦٢	٥٤	٦٦,٧
٧	مخلوط (قطن + بولي استر) صباغة	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠
٨	ليكرا (٩٨٪ قطن + ٢٪ ليكرا) خام	١٣٤	٨٦	١٤٠	١٢٠
٩	ليكرا (٩٨٪ قطن + ٢٪ ليكرا) مجهز إنزيم	٩٠	٩٠	١٤٦	١٣٠

جدول رقم (٣) يوضح نتائج اختبار قوة الشد في اتجاه اللحمة

رقم العينة	نوع الخامسة	قراءة رقم (١) كجم	قراءة رقم (٢) كجم	قراءة رقم (٣) كجم	متوسط القراءات
١	قطن ١٠٠٪ خام	١٢٤	١٢٢	١٠٠	١١٥,٣
٢	قطن ١٠٠٪ مجهز إنزيم + حجر	٥٠	٢٢	٣٦	٣٦
٣	قطن ١٠٠٪ مجهز كسترة	٥٦	٤٢	٣٢	٤٣,٣
٤	مخلوط (قطن + بولي استر) خام	١٤٢	١٥٠	١٤٦	١٤٦
٥	مخلوط (قطن + بولي استر) كاروه مجهز إنزيم	٢٣٠	٢٠٠	٢٣٠	٢٢٠
٦	مخلوط (قطن + بولي استر) مقلم مجهز إنزيم	٢١٦	٢١٤	٨٦	١٧٢
٧	مخلوط (قطن + بولي استر) صباغة	٢٦٠	٢٥٠	٢٧٠	٢٦٠
٨	ليكرا (٩٨٪ قطن + ٢٪ ليكرا) خام	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٩	ليكرا (٩٨٪ قطن + ٢٪ ليكرا) مجهز إنزيم	٩٠	٩٠	٩٠	٩٠

جدول رقم (٤) يوضح نتائج اختبار الاستطالة في اتجاه النساء

رقم العينة	نوع الخامسة	قراءة رقم (١) ملي	قراءة رقم (٢) ملي	قراءة رقم (٣) ملي	متوسط القراءات
١	قطن ١٠٠٪ خام	٢٢	٢٢	٢٢	٢٢,٣
٢	قطن ١٠٠٪ مجهر إنزيم + حجر	٤٦	٤٣	٤٣	٤٢
٣	قطن ١٠٠٪ مجهر كسترة	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦
٤	مخلوط (قطن + بولي استر) خام	٣٦	٣٦	٣٦	٣٤,٣
٥	مخلوط (قطن + بولي استر) كاروه مجهر إنزيم	٣٠	٣٠	٣٢	٣١
٦	مخلوط (قطن + بولي استر) مقلم مجهر إنزيم	٣٤	٣٤	٣٤	٣٣,٣
٧	مخلوط (قطن + بولي استر) صباغة	٣٢	٢٨	٢١	٣٠,٣
٨	ليكرا (قطن + ٢٪ ليكرا) خام	٣٧	٣٦	٣٦	٣٦,٣
٩	ليكرا (قطن + ٢٪ ليكرا) مجهر إنزيم	٤٤	٤٣	٤٣	٤٣,٩

جدول رقم (٥) يوضح نتائج اختبار الاستطالة في اتجاه اللحمة

رقم العينة	نوع الخامسة	قراءة رقم (١) ملي	قراءة رقم (٢) ملي	قراءة رقم (٣) ملي	متوسط القراءات
١	قطن ١٠٠٪ خام	٣٠	٣٠	٣٢	٣٠,٦
٢	قطن ١٠٠٪ مجهر إنزيم + حجر	٧٧	٤٤	٤٦	٤٥,٧
٣	قطن ١٠٠٪ مجهر كسترة	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤
٤	مخلوط (قطن + بولي استر) خام	٤٤	٤٠	٤٠	٤١,٣
٥	مخلوط (قطن + بولي استر) كاروه مجهر إنزيم	٥١	٥٠	٥٢	٥١
٦	مخلوط (قطن + بولي استر) مقلم مجهر إنزيم	٥٦	٥٧	٦٠	٥٧,٦
٧	مخلوط (قطن + بولي استر) صباغة	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢
٨	ليكرا (قطن + ٢٪ ليكرا) خام	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
٩	ليكرا (قطن + ٢٪ ليكرا) مجهر إنزيم	٦٠	٥٨	٦٠	٥٩,٣

جدول رقم (٦) لقياس زاوية التبعد (درجة)

رقم العينة	نوع الخامسة	زاوية التبعد (درجة)	عرض في اتجاه اللحمة	طول في اتجاه السداء
١	قطن ١٠٠٪ خام	٩٦	١٢٢	
٢	قطن ١٠٠٪ مجهر إنزيم + حجر	٥٢	١٤٢	
٣	قطن ١٠٠٪ مجهر كسترة	٨٢	١٢٠	
٤	مخلوط (قطن + بولي استر) خام	٥٠	١٣٢	
٥	مخلوط (قطن + بولي استر) كاروه مجهر إنزيم	١٠٠	١٤٣	
٦	مخلوط (قطن + بولي استر) مقلم مجهر إنزيم	٧٢	١٥٣	
٧	مخلوط (قطن + بولي استر) صباغة	٧٠	١٣٨	
٨	ليكرا (٩٨٪ قطن + ٢٪ ليكرا) خام	٢٨	١٢٩	
٩	ليكرا (٩٨٪ قطن + ٢٪ ليكرا) مجهر إنزيم	٥٢	١٣٨	

قياس الانكمash:

أولاً: قياس الانكمash لعينات القطن٪:

تم إجراء اختبار الانكمash في معامل المركز القومى للبحوث فى الجو القياسي (درجة حرارة 20 ± 2 ، والرطوبة النسبية $65 \pm 2\%$) طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بهذا الاختبار.

كمية الماء المستخدم ٢٠٢٧٣ لتر / ٤٥٣٦ كجم قماش.

مساحة العينة المختبرة العرض ٦٠ سم (بدون الخيوط الخارجية)، الطول ٦٠ سم.

يتم عمل ثلاثة أزواج من العلامات على عينات الاختبار في كل من اتجاهي السداء واللحمة، تجرى عملية الغسيل دون توقف لمدة ٦٠ دقيقة مع رفع درجة الحرارة إلى 93.5°C ، ثم يتم شطف العينات أربع مرات كل مرة لمدة خمس دقائق ثم يتم الضغط على العينات لإزالة الماء الزائد منها، ثم تقوم بالقطع بعد ذلك في الجو القياسي لقياس الأبعاد الواقعية بين كل زوج من العلامات.

ثانياً: قياس الانكمash لعينات المخلوط (قطن + بولي استر):

تم إجراء اختبار قياس الانكمash في معامل المركز القومى للبحوث فى الجو القياسي (درجة حرارة 20 ± 2 ، والرطوبة النسبية $65 \pm 2\%$) طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بهذا الاختبار، مساحة العينة المختبرة العرض ٥٥ سم (بدون الخيوط الخارجية)، الطول ٥٥ سم.

وتلخص فكرة التجربة في قص عينات الاختبار وقياس أبعادها بعد تكييفها، ثم يتم غمرها في وضع مستوى في الماء لمدة ساعتين ودرجة حرارة الماء من $15 - 20^{\circ}\text{C}$ ، بعد ساعتين يتم تصفيية الماء

وتنقل عينات الاختيار بدون ثنى وتوضع مفرودة ليتم تجفيفها فى الجو القياسي، ثم يتم قياس الأبعاد وحساب التغير في الاتجاهات الطولية والعرضية ليتم حساب الانكماش.

جدول رقم (٧) يوضح قياس نسبة الانكماش بشركة برينتكس بالعاشر من رمضان

نسبة الانكماش	نوع الخامسة		رقم العينة
	طولي في اتجاه السداد	عرضي في اتجاه اللحمة	
%٧	%١٢	قطن ١٠٠٪ خام	١
%٨	%١٢	مخلوط (قطن + بولي استر) خام	٢
%١٠	%١٣	ليكرا (٩٨٪ قطن + ٢٪ ليكرا) خام	٣
%١,٦٩	%٠,٥٦	قطن ١٠٠٪ مجهز كسترة	٤
-	-	مخلوط (قطن + بولي استر) مجهز إنزيم كاروه	٥
-	-	مخلوط (قطن + بولي استر) مجهز إنزيم مقلم	٦
-	-	مخلوط (قطن + بولي استر) مجهز مصبوغ	٧
%٢,٢	-	ليكرا (٩٨٪ قطن + ٢٪ ليكرا) مجهز إنزيم	٨

جدول رقم (٨) يوضح قياس نسبة الانكماش بالمركز القومى للبحوث بالدقى

نسبة الانكماش	نوع الخامسة		رقم العينة
	طولي في اتجاه السداد	عرضي في اتجاه اللحمة	
-	-	قطن ١٠٠٪ بعد التجهيز ضد الانكمash	١
-	-	قطن ١٠٠٪ مجهز إنزيم + جير	٢
%٠,٥٦	%١,٦٩	قطن ١٠٠٪ مجهز كسترة	٣
-	-	قطن مخلوط بولي استر مجهز ضد الانكمash	٤
-	-	قطن مخلوط بولي استر مجهز إنزيم كاروه	٥
-	-	قطن مخلوط بولي استر مجهز إنزيم مقلم	٦
-	-	قطن مخلوط بولي استر مجهز مصبوغ	٧
%٢,٢	-	ليكرا (٩٨٪ قطن + ٢٪ ليكرا) مجهز ضد الانكمash	٨
-	-	ليكرا (٩٨٪ قطن + ٢٪ ليكرا) مجهز إنزيم	٩

النتائج والمناقشة


تم تقييم نتائج هذه الدراسة من خلال العديد من الأساليب الإحصائية المختلفة مثل تحليل التباين (ANOVA) (Analysis of variance) الذى يوضح تأثير العوامل المعنوية والغير معنوية على الخواص المختلفة لأقمصة الجنيز. حيث تم تقييم تأثير العوامل تحت الدراسة عند مستوى معنوية ٠,٠٥ و ٠,٠١ على التوالى. حيث لو كان مستوى المعنوية أكبر من ٠,٠٥ تكون العوامل

محل الدراسة غير مؤثرة معنويًا. ولو كان ≥ 0.05 مستوى المعنوية تكون العوامل محل الدراسة مؤثرة معنويًا عند مستوى معنوية أو أمان إحصائي 0.05 . ولو كان ≤ 0.01 مستوى المعنوية، تكون العوامل محل الدراسة مؤثرة معنويًا عند مستوى معنوية أو أمان إحصائي 0.01 .

١: تأثير العوامل محل الدراسة على قوة شد القماش في اتجاه السداء

تأثير نوع المعالجة (عملية التجهيز) على قوة الشد في اتجاه السداء لأنقمشة الجينز المستخدمة في تصنيع جاكيت بدلة كلاسيك تم استعراضه في الأشكال البيانية ٦ : ٨.

والجدول من (٩:١١) تبين اختبار الإحصائي لتأثير نوع عملية التجهيز على قوة الشد في اتجاه السداء لأنقمشة الجينز المجهزة.




شكل ٦: تأثير نوع عملية التجهيز على قوة شد القماش القطن ١٠٠٪ في اتجاه السداء

جدول ٩: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على قوة الشد في اتجاه السداء

لأنقمشة الجينز المصنوعة من القطن ١٠٠٪

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة F المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة F الجدولية
بين المعالجات	3086	2	1543	35.88372	0.000459	5.143249
داخل المعالجات	258	6	43			
المجموع	3344	8				




شكل ٧: تأثير نوع عملية التجهيز على قوة شد القماش المخلوط قطن : بولي استر في اتجاه السداء

جدول ١٠: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على قوة الشد في اتجاه السداء

لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن %١٠٠

مصدر التباين	مجموع الرباعات	درجات الحرارة	متوسط الرباعات	قيمة F المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة F الجدولية
بين المعالجات	5020	3	1673.333	14.55072	0.012836	6.591392
داخل المعالجات	460	4	115			
المجموع	5480	7				



شكل ٨: تأثير نوع عملية التجهيز على قوة شد القماش المخلوط قطن : ليكرا في اتجاه السداء

جدول ١١: اختبارات الإحصائي لتأثير نوع عملية التجهيز على قوة الشد
في اتجاه السداء لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن : ليكرا


قطن : ليكرا (مجهز أنزيم)	قطن : ليكرا	
130	120	المتوسط
١٢	١٠	البيان
3		عدد القراءات
٠,٥		معامل الارتباط بيرسون
0		الفرض
2		درجات الحرية
-0.3087		قيمة ت المحسوبة
0.393367		درجة المعنوية
2.919987		قيمة ت العرجعة

بمقارنة الأشكال الثلاثة السابقة لبيان تأثير نوع الخامات يتضح وجود فروق بين أنواع الخامات الثلاثة (قطن، قطن : بولي استر و قطن : ليكرا) سواء الخام أو المجهزة أنزيم. أثبت التحليل الإحصائي أنه فيما يخص العينات الخام كانت عينات قماش القطن المنسوجة من القطن ١٠٠ % هي أكبر العينات قوة شد في اتجاه السداء ويليها على التوالي العينات المخلوطة قطن : بولي استر وأخيراً العينات المخلوطة قطن : ليكرا. فقد اتضح أن متوسط قوة الشد في اتجاه السداء للعينات الخام المصنوعة من القطن ١٠٠ %، قطن : بولي استر وقطن : ليكرا هي على التوالي ١٧٥ كجم، ١٢٧ كجم و ١٢٠ كجم.

فيما يخص العينات المجهزة أنزيم فقد اتضح أن قوة الشد في اتجاه السداء للعينات القطن ١٠٠ % هي الأكبر يليها المخلوطة قطن : ليكرا وأخيراً المخلوطة قطن : بولي استر. فقد ثبت احصائياً أن متوسط قوة الشد في اتجاه السداء للعينات المجهزة بالأنزيم هي ١٦٦ كجم، ١٣٠ كجم و ١٢٤.٧ كجم للعينات قطن ١٠٠ %، قطن : ليكرا وقطن : بولي استر على التوالي.

٢: تأثير العوامل محل الدراسة على قوة شد القماش في اتجاه اللحمة

تأثير نوع المعالجة (عملية التجهيز) على قوة الشد في اتجاه اللحمة لعينات القماش الجينز المستخدمة في صنع بدلة رجالى كلاسيك تم توضيحه في الاشكال البيانية ٩ : ١١ .
والجدائل من (١٤: ١٢) تبين اختبارات الإحصائي لتأثير نوع عملية التجهيز على قوة الشد في اتجاه اللحمة للأقمشة الجينز المجهزة.




شكل ٩: تأثير نوع عملية التجهيز على قوة شد القماش القطن ١٠٠٪ في اتجاه اللحمة

جدول ١٢: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على قوة الشد

في اتجاه اللحمة لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن ١٠٠٪

قيمة F الجدولية	مستوى المعنوية	قيمة F المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
5.143249	0.000562	33.34961	5765.778	2	11531.56	بين المعالجات
			172.8889	6	1037.333	داخل المعالجات
				8	12568.89	المجموع




شكل ١٠: تأثير نوع عملية التجهيز على قوة شد القماش المخلوط قطن : بولي استر في اتجاه اللحمة

جدول ١٣: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على قوة الشد

فى اتجاه اللحمة لأقمشة الجينز المخلوطة قطن : بولي استر

قيمة في الجدولية	مستوى المعنوية	قيمة في المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
4.06618	0.028215	5.163649	7699	3	23097	بين المعالجات
			1491	8	11928	داخل المعالجات
				11	35025	المجموع



شكل ١١: تأثير نوع عملية التجهيز على قوة شد القماش المخلوط قطن : ليكرا في اتجاه اللحمة

جدول ١٤: اختبارات الاحصائى لتأثير نوع عملية التجهيز على قوة الشد

فى اتجاه اللحمة لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن : ليكرا

قطن : ليكرا (مجهز أنيزم)	قطن : ليكرا	
90	20	المتوسط
25	4	التباین
3		عدد القراءات
صفر		معامل الارتباط بيرسون
0		الفرض
2		درجات الحرية
-17.3205		قيمة ت المحسوبة
0.001658		درجة المعنوية
2.919987		قيمة ت الحرجة


بمقارنة الاشكال الثلاثة السابقة (شكل ٩ : شكل ١١) لبيان تأثير نوع الخام يتضح لنا أنه فيما يخص قماش الجينز الخام فقد كانت الأقمشة المصنوعة من مخلوط القطن والبولي استر كانت أكثر الخامات متانة في اتجاه اللحمة ويليها على التوالي الخامات المصنوعة من قطن ١٠٠ وأخيراً المصنوعة من مخلوط القطن مع الليكرا. وبعد عملية المعالجة بالأنزيم كانت خامات القطن بولي استر هي الأكثر متانة في اتجاه اللحمة ويليها خامات قطن : ليكرا وأخيراً القطن ١٠٠.

٣: تأثير العوامل محل الدراسة على استطالة القماش في اتجاه السداء

تأثير نوع المعالجة (عملية التجهيز) على الاستطالة في اتجاه السداء لأقمشة الجينز المستخدمة في تصنيع جاكيت بدلة كلاسيك تم استعراضه في الأشكال البيانية ١٤ :

والجدول من (١٥:١٧) تبين اختبارات الإحصائي لتأثير نوع عملية التجهيز على الاستطالة

في اتجاه السداء للأقمشة الجينز المجهزة.




شكل ١٢: تأثير نوع عملية التجهيز على استطالة القماش القطن ١٠٠ % في اتجاه السداء

جدول ١٥: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على الاستطالة في اتجاه السداء

لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن ١٠٠ %

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة في المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة في الجدولية
بين المعالجات	142.8889	2	71.44444	10.04688	0.012157	5.143249
داخل المعالجات	42.66667	6	7.111111			
المجموع	185.5556	8				




شكل ١٣: تأثير نوع عملية التجهيز على استطاله القماش المخلوط قطن : بولي استر في اتجاه السداء

جدول ١٦: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على الاستطاله

في اتجاه السداء لأقمشة الجينز المخلوطة قطن : بولي استر

قيمة F الجدولية	مستوى المعنوية	قيمة F المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
4.06618	0.130753	2.529412	10.75	3	32.25	بين الحالجات
			4.25	8	34	داخل الحالجات
				11	66.25	المجموع



شكل ١٤: تأثير نوع عملية التجهيز على استطاله القماش المخلوط قطن : ليكرا في اتجاه السداء

جدول ١٧: اختبارات الاحصائى لتأثير نوع عملية التجهيز على الاستطالة
فى اتجاه السداء لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن : ليكرا


قطن : ليكرا (مجهز أنزيم)	قطن : ليكرا	
43.33333	36.33333	المتوسط
0.083333	4.33333	التبان
3		عدد القراءات
-0.69338		معامل الارتباط بيرسون
0		الفرغ
2		درجات الحرارة
-5.2915		قيمة ت المحسوبة
0.016954		درجة المعنوية
2.919987		قيمة ت الحرجة

بمقارنة الأشكال الثلاثة السابقة لبيان تأثير نوع الخامدة يتضح وجود فروق بين أنواع الخامات الثلاثة (قطن، قطن : بولي استر وقطن : ليكرا) سواء الخام أو المجهزة أنزيم. أثبت التحليل الاحصائى أنه فيما يخص العينات الخام كانت عينات قماش الجينز المخلوطة من قطن : ليكرا هي أكبر العينات استطالة فى اتجاه السداء ويليها على التوالى العينات المخلوطة المنسوجة من قطن : بولي استر وأخيرا العينات قطن ١٠٠٪. فقد اتضح أن متوسط قوة السد فى اتجاه السداء للعينات الخام المصنوعة من القطن ١٠٠٪، قطن : بولي استر وقطن : ليكرا هي على التوالى ٣٢.٣٪ و ٣٤.٣٪ .

فيما يخص العينات المجهزة أنزيم فقد اتضح أن الاستطالة فى اتجاه السداء للعينات المخلوطة قطن : ليكرا هي الأكبر يليها عينات قماش الجينز المصنوعة من قطن ١٠٠٪ واخيرا العينات المخلوطة قطن : بولي استر. فقد ثبت احصائيا أن متوسط الاستطالة فى اتجاه السداء للعينات المجهزة بالأنزيم هي ٤٢٪، ٣١٪ و ٤٣٪ للعينات قطن ١٠٠٪، قطن : بولي استر و : ليكرا على التوالى.

٤: تأثير العوامل محل الدراسة على استطالة القماش في اتجاه اللحمة

تأثير نوع المعالجة (عملية التجهيز) على الاستطالة فى اتجاه اللحمة لعينات القماش الجينز المستخدمة فى صنع بدلة رجالى كلاسيك تم توضيحه فى الاشكال البيانية ١٥ : ١٧ . والجدائل من (٢٠: ١٨) تبين اختبارات الإحصائى لتأثير نوع عملية التجهيز على الاستطالة فى اتجاه اللحمة للأقمشة الجينز المجهزة.




شكل ١٥: تأثير نوع عملية التجهيز على استطالة القماش القطن ١٠٠٪ في اتجاه اللحمة

جدول ١٨: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على الاستطالة

في اتجاه اللحمة لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن ١٠٠٪


مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة في المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة في الجدولية
بين المعالجات	72.22222	2	36.11111	29.54545	0.000783	5.143249
داخل المعالجات	7.333333	6	1.222222			
المجموع	79.55556	8				



شكل ١٦: تأثير نوع عملية التجهيز على استطالة القماش المخلوط قطن : بولي أستير في اتجاه اللحمة

جدول ١٩: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على الاستطالة
في اتجاه اللحمة لأقمشة الجينز المخلوطة قطن : بولي استر.

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة في المعنوية	مستوى الجدولية
بين المعالجات	728.6667	3	242.8889	91.08333	٠,٠٠٠
داخل المعالجات	21.33333	8	2.666667		
المجموع	750	11			4.06618



شكل ١٧: تأثير نوع عملية التجهيز على استطالة القماش المخلوط قطن : ليكرا في اتجاه اللحمة

جدول ٢٠ اختبارات الاحصائية لتأثير نوع عملية التجهيز على الاستطالة

في اتجاه اللحمة لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن : ليكرا


قيمة ت الحرجة	قيمة ت المحسوبة	درجة المعنوية	معامل الارتباط بيرسون	عدد القراءات	البيان	المتوسط	قطن : ليكرا	قطن : ليكرا (مجهر أنزيم)
2.919987	-9.44911	0.005508	0	3	الفرض	ـ		
2.919987	-9.44911	0.005508	0	3	معامل الارتباط بيرسون	ـ		
2.919987	-9.44911	0.005508	0	3	عدد القراءات	ـ		
2.919987	-9.44911	0.005508	0	3	بيان	ـ		
2.919987	-9.44911	0.005508	0	3	المتوسط	ـ		
1.33	59.3	51	1	3	ـ	ـ		
1.33	59.3	51	1	3	ـ	ـ		

بمقارنة الاشكال الثلاثة السابقة (شكل ١٥ : شكل ١٧) لبيان تأثير نوع الخامة على استطالة القماش في اتجاه اللحمة، يتضح لنا أنه فيما يخص قماش الجينز الخام فقد كانت الأقمشة المصنوعة من مخلوط القطن والليكرا كانت أكثر الخامات استطالة في اتجاه اللحمة ويليها على التوالي الخامات المصنوعة من مخلوط القطن والبولي استر وأخيرا العينات قطن ١٠٠٪. وبعد عملية المعالجة بالأنتزيم كانت خامات القطن : ليكرا هي الأكثر متانة في اتجاه اللحمة ويليها خامات قطن : بولي استر وأخيرا القطن ١٠٠٪ وذلك بنسبي استطالة ٥١٪، ٥٩٪ و ٢٧.٥٪ على التوالي.

٥: تأثير العوامل محل الدراسة على مقاومة القماش للتبعيد في اتجاه السداء

في خلال هذه الدراسة تم تقييم مقاومة عينات قماش الجينز للتبعيد في اتجاه السداء واللحمة وذلك عن طريق قياس زاوية انفراج القماش بعد التبعيد. وتتراوح زاوية انفراج القماش بعد التبعيد بين صفر درجة و ١٨٠ درجة ، وبصفة عامة كلما زادت زاوية انفراج القماش كلما زادت قيمة مقاومة القماش للتبعيد. تأثير العوامل محل الدراسة على زاوية التبعيد للقماش في اتجاه السداء تم استعراضها في الأشكال البيانية ١٨ : ٢٠.

والجدول من (٢١: ٢٣) تبين اختبارات الإحصائية لتأثير نوع عملية التجهيز على مقاومة القماش للتبعيد في اتجاه السداء للأقمشة الجينز المجهزة.




شكل ١٨: تأثير نوع عملية التجهيز على زاوية انفراج القماش القطن ١٠٠٪ في اتجاه السداء

جدول ٢١: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على زاوية الانفراج

في اتجاه السداء للأقمشة الجينز المصنوعة من القطن ١٠٠٪

مصدر التباين	مجموع الربعات	درجات الحرارة	متوسط الربعات	قيمة في المحسوبة	مستوى العنوية	قيمة في الجدولية
بين المعالجات	608	2	304	53.64706	0.000149	5.143249
داخل المعالجات	34	6	5.666667			
المجموع	642	8				




شكل ١٩: تأثير نوع عملية التجهيز على زاوية انفراج القماش المخلوط قطن : بولي استر في اتجاه السداء

جدول ٢٢: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز

على زاوية انفراج القماش المخلوط قطن : بولي استر في اتجاه السداء

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة F المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة F الجدولية
بين المعالجات	711	3	237	4.06618	0.000206	
داخل المعالجات	76	8	9.5			
المجموع	787	11				




شكل ٢٠: تأثير نوع عملية التجهيز على زاوية انفراج القماش المخلوط قطن : ليكرا في اتجاه السداء

جدول ٢٣: اختبارات الاحصائى لتأثير نوع عملية التجهيز على زاوية الانفراج فى اتجاه السداء لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن : ليكرا

قطن : ليكرا (مجهز أنزيم)	قطن : ليكرا	
138	129	المتوسط
4	16	التبابين
3		عدد القراءات
3		معامل الارتباط بيرسون
1		الفرض
0		درجات الحرية
2		قيمة ت المحسوسة
-7.79423		درجة المعنوية
0.008033		قيمة ت الحرجة

بمقارنة الأشكال البيانية الثلاثة السابقة يتضح لنا أنه فيما يخص القماش الخام فقد أثبت التحليل الاحصائى أن الأقمشة المخلوطة كانت ذات مقاومة للتبعيد أكثر من الأقمشة القطن ١٠٠٪. فقد ثبت احصائياً أن القماش الجينز المخلوط قطن : بولي استر كان ذات مقاومة للتبعيد في اتجاه السداء أكبر من القماش المخلوط قطن : ليكرا والذى بدوره كان أكبر من القطن ١٠٠٪. وفيما يخص أقمشة الجينز المجهزة بالأنزيم فقد أتضح أيضاً أن أقمشة القطن : بولي استر المجهزة أنزيم قد أعطت أعلى مقاومة للتبعيد في اتجاه السداء ويليها على التوالى أقمشة القطن المجهزة أنزيم وأخيراً قماش القطن : ليكرا .


٦: تأثير العوامل محل الدراسة على مقاومة القماش للتبعيد في اتجاه اللحمة
تأثير نوع العالجة (عملية التجهيز) على زاوية التبعيد للقماش في اتجاه اللحمة تم استعراضها في الأشكال البيانية ٢١ : ٢٣ .
والجداول من (٢٤: ٢٦) تبين اختبارات الإحصائى لتأثير نوع عملية التجهيز على زاوية التبعيد في اتجاه اللحمة للأقمشة الجينز المجهزة .



شكل ٢١: تأثير نوع عملية التجهيز على زاوية انفراج القماش القطن ١٠٠٪ في اتجاه اللحمة

جدول ٢٤: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على زاوية الانفراج
فى اتجاه اللحمة لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن ١٠٠%

مصدر التباين	المجموع	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة F المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة F الجدولية
الجودة	642	8	5.666667	53.64706	0.000149	5.143249
الداخل	34	6				
الكل	608	2	304			




شكل ٢٢: تأثير نوع عملية التجهيز على زاوية انفراج القماش المخلوط قطن : بولي استر في اتجاه اللحمة

جدول ٢٥: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على زاوية انفراج القماش المخلوط قطن :

بولي استر في اتجاه اللحمة

مصدر التباين	المجموع	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة F المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة F الجدولية
الجودة	787	11	9.5	24.94737	0.000206	4.06618
الداخل	76	8				
الكل	711	3	237			




شكل ٢٣: تأثير نوع عملية التجهيز على زاوية انفراج القماش المخلوط قطن : ليكرا في اتجاه اللحمة

جدول ٢٦: اختبارات الاحصائى لتأثير نوع عملية التجهيز على زاوية الانفراج
فى اتجاه اللحمة لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن : ليكرا

قطن : ليكرا (مجهز أنزيم)	قطن : ليكرا	
138	129	المتوسط
4	16	البيان
3		عدد القراءات
3		معامل الارتباط بيرسون
1		الفرض
0		درجات الحرية
2		قيمة ت المحسوبة
-7.79423		درجة المفعولة
0.008033		قيمة ت الحرجة

بمقارنة الأشكال البيانية الثلاثة السابقة يتضح لنا أنه فيما يخص القماش الخام فقد أثبت التحليل الاحصائى أن الأقمشة المخلوطة كانت ذات مقاومة للتبعيد أكثر من الأقمشة القطن .١٠٠٪ . فقد ثبت احصائياً أن القماش الجينز المخلوط قطن : بولي استر كان ذات مقاومة للتبعيد فى اتجاه اللحمة أكبر من القماش المخلوط قطن : ليكرا والذى بدوره كان أكبر من القطن .١٠٠٪ . وفيما يخص أقمشة الجينز المجهزة بالأنزيم فقد أتضح أيضاً أن أقمشة القطن : بولي استر المجهزة أنزيم قد أعطت أعلى مقاومة للتبعيد فى اتجاه اللحمة ويليها على التوالى أقمشة القطن .١٠٠٪ . المجهزة أنزيم وأخيراً قماش القطن : ليكرا .


٧: تأثير العوامل محل الدراسة على نسبة الانكمash فى الاتجاه الطولى
علاقة نوع عمليات التجهيز لأقمشة الجينز المنتجة من قطن والمخلوطة بنسبة الانكمash فى الاتجاه الطولى تم استعراضها فى الاشكال البيانية .٢٤:٢٦ .
والجدال من (٢٧:٢٩) تبين اختبارات الإحصائى لتأثير نوع عملية التجهيز على الانكمash فى الاتجاه الطولى للأقمشة الجينز المجهزة.



شكل ٢٤: تأثير نوع عملية التجهيز على نسبة الانكمash فى الاتجاه الطولى للقماش القطن ١٠٠٪

جدول ٢٧: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على نسبة الانكماش
في الاتجاه الطولي للقماش الجينز المصنوعة من القطن %١٠٠

مصدر التباين	المجموع	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة F المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة F الجدولية
بين المعالجات	314.6256	3	104.8752	104.8726	٠,٠٠٠	4.06618
داخل المعالجات	8.0002	8	1.000025			
المجموع	322.6258	11				




شكل ٢٥: تأثير نوع عملية التجهيز على نسبة الانكماش في الاتجاه الطولي

لأقمشة الجينز المخلوطة قطن : بولي استر

جدول ٢٨: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على نسبة الانكمash
في الاتجاه الطولي لأقمشة الجينز المخلوطة قطن: بولي استر

مصدر التباين	المجموع	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة F المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة F الجدولية
بين المعالجات	345.6	4	86.4	108	٠,٠٠٠	3.47805
داخل المعالجات	8	10	0.8			
المجموع	353.6	14				



شكل ٢٦: تأثير نوع عملية التجهيز على نسبة الانكمash في الاتجاه الطولي لأقمشة الجينز المخلوطة قطن : ليكرا

جدول ٢٩: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على نسبة الانكمash
في الاتجاه الطولي لأقمشة الجينز المخلوطة قطن: ليكرا


مصدر التباين	المجموع	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة في الجدولية
بين المعالجات	290.48	2	145.24	48.19912	0.000201	5.143249
داخل المعالجات	18.08	6	3.013333			
المجموع	308.56	8				

بمقارنة الأشكال الثلاثة السابقة يتضح لنا أن أقمشة الجينز الخام المصنوعة من القطن ١٠٠٪ وتلك المصنوعة من القطن : البولي استر كانت ذات نسبة انكمash في الاتجاه الطولي أقل من مثيلاتها المخلوطة من قطن : ليكرا. أما بعد المعالجات الكيماوية المختلفة فلم يكن هناك فروق معنوية فيما يخص نسبة الانكمash في الاتجاه الطولي لأقمشة الجينز المنتجة من الخامات المختلفة.

٨: تأثير العوامل محل الدراسة على نسبة الانكمash في الاتجاه العرضي

العلاقة بين نوع العمليات الكيماوية ونسبة الانكمash في الاتجاه العرضي لعينات قماش الجينز محل الدراسة تم استعراضها في الأشكال البيانية ٢٧ : ٣٠ .


والجدول من (٣٠:٣٢) تبين اختبارات الإحصائي لتأثير نوع عملية التجهيز على الانكمash في الاتجاه العرضي للأقمشة الجينز المجهزة.



شكل ٢٧: تأثير نوع عملية التجهيز على نسبة الانكمash في الاتجاه العرضي للقمash القطن ١٠٠٪

جدول ٣٠: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على نسبة الانكمash في الاتجاه العرضي للقمash الجينز المصنوعة من القطن ١٠٠٪


مصدر التباين	المجموع	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة في الجدولية
بين المعالجات	98.93123	3	32.97708	130.8484	0.....	4.06618
داخل المعالجات	2.0162	8	0.252025			
المجموع	100.9474	11				



شكل ٢٨: تأثير نوع عملية التجهيز على نسبة الانكمash فى الاتجاه العرضي لأقمشة الجينز المخلوطة قطن : بولي استر

جدول ٣١: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على نسبة الانكمash في الاتجاه العرضي لأقمشة الجينز المخلوطة قطن: بولي استر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة في الجدولية
بين المعالجات	153.6	4	38.4	192	.,...,.	3.47805
داخل المعالجات	2	10	0.2			
المجموع	155.6	14				



شكل ٢٩: تأثير نوع عملية التجهيز على نسبة الانكمash فى الاتجاه العرضي لأقمشة الجينز المخلوطة قطن : ليكرا

جدول ٣٢: تحليل التباين لتأثير نوع عملية التجهيز على نسبة الانكماش فى الاتجاه العرضي لأقمشة الجينز المخلوطة قطن: ليكرا

مصدر التباين	مجموع الرבעات	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة فـ المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة فـ الجدولية
بين المعالجات	200	2	100	300	.,...,	5.143249
داخل المعالجات	2	6	0.333333			
المجموع	202	8				

بمقارنة الاشكال الثلاثة السابقة يتضح لنا ان نسبة الانكمash فى الاتجاه العرضي لأقمشة الجينز الخام المنتجة من القطن كانت هى الأقل ويليها على التوالى أقمشة الجينز المخلوطة (قطن: بولي استر) ثم آخر أقمشة الجينز المخلوطة (قطن : ليكرا).
من خلال إجراء التجارب وتحليلها يمكن استخلاص النتائج الآتية:

أثبتت النتائج أن عملية التجهيز بوجه عام أثرت على خامات الجينز المختلفة سواء سلبا أو إيجابا على حسب نوع عملية التجهيز، فنجد أن القطن الخام ١٠٠٪ عند تجهيزه (إنزيم + حجر) أو (كسترة) فإنه توجد فروق دالة إحصائيا، ومن خلال ذلك يتضح صحة الفرض الأول والى ينص على أنه "توجد علاقة دالة إحصائيا بين خامة الجينز المصنوعة من القطن ١٠٠٪ قبل تجهيزها وبعد تجهيزها حتى تتناسب ومواصفات تصنيع جاكيت البذلة الرجالية الكلاسيك".

كما أثبتت النتائج صحة الفرض الثاني والذى ينص على أنه "توجد علاقة دالة إحصائيا بين خامة الجينز المصنوعة من القطن المخلوط (قطن + بولي استر) الخام وبعد تجهيزه أو معالجته كيميائيا ليتناسب ومواصفات تصنيع جاكيت البذلة الرجالية الكلاسيك".

وكذلك أثبتت النتائج صحة الفرض الثالث والذى ينص على أنه "توجد علاقة دالة إحصائيا بين خامة الجينز المصنوعة من القطن المخلوط (قطن + ليكرا) الخام وبعد تجهيزه ومعالجته كيميائيا ليتناسب ومواصفات تصنيع جاكيت البذلة الرجالية الكلاسيك".

- أثبت التحليل الاحصائى أن عملية التجهيز قد أثرت معنويا على قوة الشد فى اتجاه السداء لعينات قماش الجينز المصنوعة من القطن ١٠٠٪ والمنتجة من مخلوط قطن: بولي استر.
- أثبت التحليل الاحصائى أن أن أكبر قوة شد فى اتجاه السداء قد صاحبت الأقمشة المخلوطة قطن : بولي استر المصبوغة ويليها مباشرة قماش قطن : بولي استر الخام ثم القماش الكاروه المجهز إنزيم وأخيرا القماش المقلم المجهز إنزيم. ويوضح من هذا الشكل أيضا أن عملية التجهيز إنزيم للمقلم والكاروه قد قلللت بدرجة معنوية من قوة شد القماش فى اتجاه السداء.
- أثبت التحليل الاحصائى التأثير العكسي لعملية التجهيز على قوة الشد فى اتجاه اللحمة لعينات القماش الجينز المنتجة من قطن ١٠٠٪. حيث يتضح لنا أن أكبر قوة شد فى اتجاه اللحمة قد صاحبت العينات الخام المنسوجة من القطن ١٠٠٪ ويليها على التوالى العينات القطن المجهزة كسترة وأخيرا عينات القماش القطن المجهزة إنزيم + حجر.

- أكبر قوة شد في اتجاه اللحمة قد صاحبت عينات القماش الجينز المخلوطة قطن : بولي استر المصبوغة ويليها على التوالي العينات الكاروه المجهزة بالإنzym ثم العينات المقلم المجهزة أنزيم وأخيراً عينات القماش قطن : بولي استر الخام.
 - أن قوة الشد في اتجاه اللحمة لأقمشة الجينز المخلوطة قطن : ليكرا والمجهزة بالإنzym كانت أكبر من مثيلاتها الخام. فقد أثبتت التحليل الاحصائى أن متوسط قوة الشد في اتجاه اللحمة لأقمشة الجينز المخلوطة قطن : ليكرا الخام والمجهزة بالإنzym كانت على التوالي ٢٠ كجم و ٩٠ كجم.
 - عملية تجهيز قماش الجينز المصنوع من القطن ١٠٠٪ قد حسنت وبدرجة معنوية من الاستطالة في اتجاه السداء لعينات قماش الجينز محل الدراسة.
 - أثبتت التحليل الاحصائى التأثير الغير معنوي لعملية التجهيز على استطالة القماش في اتجاه السداء وذلك لأقمشة الجينز المخلوطة قطن : بولي استر.
 - أثبتت التحليل الاحصائى أن عملية التجهيز بالإنzym للأقمشة المخلوطة قطن : ليكرا قد أدت إلى زيادة الاستطالة في اتجاه السداء بنسبة ١٩.٣٪.
 - أثبتت التحليل الاحصائى التأثير العكسي لعملية التجهيز على الاستطالة في اتجاه اللحمة لعينات القماش قطن ١٠٠٪.
 - أكبر استطالة في اتجاه اللحمة قد صاحبت عينات القماش الجينز المخلوطة قطن : بولي استر المصبوغة ويليها على التوالي العينات المقلم المجهزة بالإنzym ثم العينات الكاروه المجهزة أنزيم وأخيراً عينات القماش قطن : بولي استر الخام.
 - الاستطالة في اتجاه اللحمة لأقمشة الجينز المخلوطة قطن : ليكرا والمجهزة بالإنzym كانت أكبر من مثيلاتها الخام.
- ومن خلال النتائج السابقة يتضح صحة الفرض الرابع والذى ينص على أنه "توجد علاقة دالة إحصائية بين أسلوب التجهيز النهائي لإنتاج جاكت البذلة الرجالية الكلاسيك (قطن ١٠٠٪ - قطن مخلوط بولي استر - قطن مخلوط ليكرا) وقوة الشد والاستطالة للخامات محل الدراسة".
- عملية التجهيز لأقمشة الجينز القطنية قد حسنت وبدرجة معنوية من مقاومة قماش الجينز للتبعيد في اتجاه السداء.
 - قماش الجينز المخلوط قطن : بولي استر (مقلم مجهز أنزيم) قد أعطى أعلى زاوية انفراج في اتجاه السداء ويليه على التوالي القماش (كاروه مجهز أنزيم) ثم قماش قطن : بولي استر مصبوغ وأخيراً القماش الخام.
 - عملية التجهيز بالإنzym لأقمشة الجينز المخلوطة قطن : ليكرا قد حسنت بدرجة معنوية من مقاومتها للتبعيد.
 - عملية التجهيز بالإنzym لأقمشة الجينز المخلوطة قطن : ليكرا قد حسنت بدرجة معنوية من مقاومتها للتبعيد في اتجاه اللحمة.

- عمليات التجهيز المختلفة قد حسنت من مقاومة القماش الجينز المخلوط قطن : بولى استر للتجعد.
- عملية التجهيز بالأنزيم لأقمصة الجينز المخلوطة قطن : ليكرا قد أدت إلى زيادة زاوية انفراج القماش بنسبة٪٧.
- ومن خلال النتائج السابقة يتضح صحة الفرض الخامس والذى ينص على أنه "توجد علاقة دالة إحصائية بين أسلوب التجهيز النهائي للأقمصة قبل تصنيع جاكيت البذلة الرجالية الكلاسيك وبين مقاومة الأقمصة للتجعد".
- المعالجات الكيماوية قد قللت وبدرجة كبيرة جدا من نسبة الانكمash فى الاتجاه الطولى لأقمصة الجينز المصنوعة من القطن٪١٠٠.
- نسبة الانكمash فى الاتجاه الطولى لأقمصة الجينز المخلوطة (قطن : بولى استر) الخام كانت ٪١٢ أما بعد المعالجات الكيماوية المختلفة وصلت نسبة الانكمash فى الاتجاه العرضى إلى صفر٪.
- نسبة الانكمash فى الاتجاه الطولى لأقمصة الجينز المخلوطة قطن : ليكرا الخام كانت ٪١٣ أما بعد التجهيز بالأنزيم وصلت نسبة الانكمash فى الاتجاه الطولى إلى صفر٪ وبعد المعالجة ضد الانكمash وصلت نسبة الانكمash فى الاتجاه الطولى إلى ٪٢.٢.
- نسبة الانكمash فى الاتجاه العرضى لأقمصة الجينز المنتجة من قطن ٪١٠٠ الخام كانت ٪٧ أما بعد التجهيز كسترة أصبحت نسبة الانكمash فى الاتجاه العرضى تساوى ٪١.٦٩.
- نسبة الانكمash فى الاتجاه العرضى لأقمصة الجينز المخلوطة (قطن : بولى استر) الخام تساوى ٪٨ وبعد المعالجة بالمعالجات المختلفة وصلت نسبة الانكمash فى الاتجاه العرضى إلى صفر٪.
- نسبة الانكمash فى الاتجاه العرضى لأقمصة الجينز المخلوطة (قطن : ليكرا) الخام تساوى ٪١٠ أما بعد المعالجة ضد الانكمash وكذلك المعالجة بالأنزيم وصلت نسبة انكمashها فى الاتجاه العرضى إلى صفر٪.

ومن خلال النتائج السابقة يتضح صحة الفرض الثامن والذى ينص على أنه ""توجد علاقة دالة إحصائية بين أسلوب التجهيز النهائي للأقمصة المختلفة وبين نسبة الانكمash للأقمصة محل الدراسة حتى تتناسب ومواصفات تصنيع جاكيت البذلة الرجالية الكلاسيكية".

- أثبت التحليل الاحصائى أن أفضل عينات الجينز المنتجة من القطن ٪١٠٠ كانت المجهزة بالأنزيم + الحجر ويليها على التوالى أقمصة الجينز المجهزة بالكسترة.
- أفضل عينات الجينز المخلوطة (قطن : بولى استر) كانت الكاروه المجهزة أنزيم ويليها على التوالى العينات المصبوغة ثم المقلم المجهزة أنزيم وأخيرا العينات الخام.
- أفضل عينات الجينز المخلوطة (قطن : ليكرا) كانت الكاروه المجهزة أنزيم.

فى النهاية أثبت التحليل الاحصائى ان أفضل عينة قماش جينز على الإطلاق هي العينة المصنوعة من قطن : بولي استر كاروه مجهز إنزيم ويليها على التوالى عينة قطن : بولي استر صباغة ثم قطن : بولي استر مقلم مجهز إنزيم، ثم إنزيم + حجر، وأخيراً المجهز كسترة.

وعليه يتضح أن أفضل تجهيز لتصنيع الجاكيت الرجالى الكلاسيك المصنوع من خامات الجينز هو المخلوط قطن + بولي استر مصبغ، ثم القطن ١٠٠٪ مجهز كسترة، ثم المجهز إنزيم، وأخيراً المجهز إنزيم + حجر، وذلك حسب ترتيب السهولة فى التصنيع بكميات كبيرة.

الوصيات

١. يجب الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج والملابس بجمهورية مصر العربية وخاصة المنتجات التي يدخل القطن في صناعتها، وذلك لن يأتي إلا بالاهتمام بزراعة القطن المصري.
٢. عدم إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية في صناعة الملابس وخاصة المنتجات الصينية.
٣. يجب تشجيع تصدير المنتجات المصرية وخاصة عالية القيمة والجودة والتي يدخل في صناتها القطن المصري.
٤. يجب الاهتمام بتصنيع جاكيت البذلة الكلاسيك من خامات الجينز على الخامات المحلية، لأن ذلك سوف يقلل من تكلفة القطعة وبالتالي سوف تتابع للمستهلك بسعر يتناسب مع مستويات الدخول المختلفة.
٥. يجب الاهتمام بتجهيز الخامات المصنوعة من القطن أو المخلوطة وذلك لأن التجهيز هو الذي يعطى الشكل النهائى للقطعة الملبوسة المصنعة.
٦. يوصى الباحث بضرورة الاهتمام بتصنيع آلات خاصة بتجهيز خامات الجينز بالإنzym قبل القص وذلك لتسهيل عملية إنتاج جاكيت البذلة الكلاسيك المصنوع من خامات الجينز في الإنتاج بكميات كبيرة.
٧. يجب الاهتمام بصفة عامة بتصنيع جاكيت البذلة الكلاسيك وذلك لوجود فئة غير قليلة من المجتمع تعتمد على ارتداء البذلة الكلاسيك الرجالى.
٨. يجب عمل دراسات أخرى متعددة في تجهيز وتصنيع الخامات المصنوعة من القطن أو المخلوط بحيث تكون منتجات عالية القيمة والجودة لتشجيع زراعة القطن المصري وتصدير هذه المنتجات إلى جميع دول العالم.

مراجع البحث:

١. أحمد فؤاد النجعاوى: "تكنولوجيا تجهيز الأقمشة القطنية"، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون تاريخ.
٢. إنصاف حسن نصر: "مروض الأزياء من الناحيتين الفنية والتسويقية"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، ١٩٧٧.
٣. أيمن محمد إبراهيم: "دراسة لاقتصadiات تصنيع بنطلون لشباب الجامعة في إطار خطوط الموضة السائدة"، رساله ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، ٢٠٠٤.
٤. زينب محمود برهام: "مشاكل صناعة الملابس الجاهزة والبنطلون"، رساله ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، ١٩٨٥.
٥. صلاح الدين عويس السيد: "الموضة وتصميم الأزياء"، وكالة الشروق للإعلان والدعاية، المنصورة، ١٩٩٦.
٦. عاشرة محمد زهران: "دراسة مقارنة لثلاث فرق لعمل النموذج الأساسي للجوتة"، رساله ماجستير، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، ١٩٨٩.
٧. عايدة مصطفى نصار: "المشاكل والصعوبات التي تقابل صناعة الملابس الجاهزة في جمهورية مصر العربية، رساله ماجستير، ١٩٧٤.
٨. عبد المنعم صبري، رضا صالح شرف: "معجم مصطلحات الصناعات النسجية"، ١٩٧٤.
٩. المركز العربي للبحث والنشر: "صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر حتى عام ٢٠٠٠ م" ، ١٩٨١.
١٠. معروف أحمد معروف محمد: "تأثير اختلاف اتجاهات خطوط النموذج للبنطلون الجينز على بعض خواص الأداء الوظيفي"، رساله دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، ٢٠٠٥.
١١. نشوى محمد السيد عبده: "تأثير اختلاف بعض أساليب التجهيز النهائي على بعض الخواص الجمالية والوظيفية لملابس الجينز"، رساله ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، ٢٠٠٩.
12. Booth, J.E., Principles of textile testing, Butter Warth, London, England, 1974.
13. Marek, N and Runcker, W."Yellowing of indigo dude acid washed denim" NCSA, Raleigh NC, Vol. 80, No. 5, U.S.A.
14. <http://www.naseejukom.com/index.htm>.