
تأثير المثبتات على ثبات بعض الخواص للأقمشة المصبوغة
بصبغات آمنة بيئياً

**THE MORDANT'S ON THE STABILITY
OF THE DYED CLOTHES' PROPERTIES WITH
ENVIRONMENTAL SAFE DYES**

إعداد

د/ رشا عباس محمد متولى الجوهري

مدرس بكلية التربية النوعية
جامعة المنصورة

مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة
عدد (٢٢) - أكتوبر ٢٠١١ - الجزء الأول

تأثير المثبتات على ثبات بعض الخواص للأقمشة المصبوغة بصبغات آمنة بيئياً

إعداد

د/رشا عباس محمد متول الجوهري*

ملخص البحث

أصبح الاتجاه الحديث نحو المنسوجات الخضراء (green textile) أو المنسوجات صديقة البيئة (eco- friendly) لذا تم استخدام الصبغات الآمنة بيئياً حيث أن الصبغات المستخدمة في البحث تستخرج من مصادر طبيعية وبما إن الصبغات تختلف عن بعضها البعض من حيث درجة الثبات بالنسبة لضوء الشمس والعرق والغسيل لذا لزم البحث عن مثبتات ودراسة تأثيرها على خواص الثبات وتحديد أفضلها .

وفي هذا البحث تم اختيار ثلاث صبغات طبيعية (كركدية ، كركم ، حنه) واستخدام ثلاث مثبتات (كبريتات ماغنسيوم ، كبريتات نحاس ، شبه) ، كما تم استخدام قطن ١٠٠٪ محرر ، وغيّر محرر وتم إجراء اختبارات الثبات (غسيل ، عرق "قلوي ، حامضي ، متعادل " ، احتكاك " جاف ، مبلل" ، ضوء) .

وذلك بغرض الوصول إلى تأثير هذه المثبتات على خواص الثبات للصبغات الطبيعية من خلال المعاملات الإحصائية التالية :

- ١- Test .
- ٢- تحليل التباين ANOVA .
- ٣- رسم الأشكال البيانية .

THE MORDANTS ON THE STABILITY OF THE DYED CLOTHES' PROPERTIES WITH ENVIRONMENTAL SAFE DYES

By

Rasha Abass Mohamed El-gohary

ABSTRACT

The new trend is towards the green textile or the eco friendly textile so; environmental safe dyes were used as the dyes used in the research were extracted from natural resources. As the dyes differs in the degree of stability to sun light, washing, sweat, so this entails to search for mordant and study its impact on the stability properties and define the best of it.

There natural dye were opted {Hibiscus- Curcuma- Henna} and three mordant were used {Magnesium sulfate- Copper Sulfate- Alum} also 100% cotton cloth (mersired and non-mersired) is used.

Tests of stability were done i.e (washing, alkaline, acidic, neutral, dry, friction, wet, light) with the purpose of reaching to the impact of these mordant on the stability properties of the natural dye through the following statistical operations:

1. T test
2. Anova
3. Graphic charts

تأثير المثبتات على ثبات بعض الخواص للأقمشة المصبوغة بصبغات آمنة بيئياً

إعداد

د/رشا عباس محمد متول الجوهري*

مقدمة البحث :

تعتبر صناعة النسيج من أقدم الصناعات التي عرفها الانسان وتطورت مع تطور و قد استخدمت مواد الطباعة والصبغة في زخرفة المنسوجات منذ عصور ما قبل التاريخ والتي تتميز بقدرتها على اضاء اللون على المنسوجات .

وللملابس الجاهزة وصناعة النسيج أهمية كبيرة لما تتمتع به هذه التكنولوجيا من كونها صديقة للبيئة^(٢) .

لذا في السنوات الحديثة أصبح هناك اهتمام متزايد بالصبغات الطبيعية لحماية البيئة والتي تعتبر أكثر صداقة للبيئة من الصبغات الصناعية^(١) .

وذلك لأن من اهم مزايا الصبغات الطبيعية ان المنتج الملبس الناتج يكون دون مواد سامة واقل سميه وحساسية مقارنة بالصبغات الكيميائية^(٣) .

والجزئيات الموجودة بها تماثل الجزئيات الموجودة في الطبيعة حتى ولو تم الحصول عليها عن طريق عمليات كيميائية (وتسمى صبغات متماثلة طبعياً)^(٤) .

ونظراً لان الصبغات الطبيعية منها أنواع قليلة تعطى درجات ثبات عالية للضوء والغسيل .

لذا كانت كثير من الصبغات الطبيعية على أية حال تحتاج إلى معالجة كيميائية اضافيه لتحسين امتصاص اللون ومنع بهتانها ومنع استنزاف اللون في حمام الصبغة وكذلك تغيير وتحسين الألوان وهذه العملية الكيميائية تعرف بعملية التثبيت^(٥) .

لذا كانت مشكلة البحث تتلخص في السؤال التالي :

ما مدى تأثير المثبتات موضع الدراسة على ثبات بعض الخواص للأقمشة القطنية المصبوغة بصبغات آمنة بيئياً .

الهدف من البحث :

- ١- دراسة تأثير المثبت على خواص الثبات .
- ٢- ايجاد علاقة بين نوع الصبغة والمثبت .
- ٣- ايجاد العلاقة بين تجهيز القماش وخواص الثبات.

الفروض:

- ١- توجد علاقة بين نوع المثبت وتأثير المثبت على خواص الثبات.
- ٢- توجد علاقة بين نوع الصبغة ونوع المثبت.
- ٣- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تجهيز القماش وخواص الثبات.
- ٤- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تجهيز الصبغات وخواص الثبات.
- ٥- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المثبتات وخواص الثبات.
- ٦- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين خواص الثبات وكلا من الصبغات والمثبتات.

الإطار النظري

تحتل الصناعة النسجية مكان الصدارة بين الصناعات الاستهلاكية لكونها تعتمد على خامات رئيسية تعتبر مصدرا من مصادر الثروة وأهم هذه المصادر {القطن والصوف والألياف الصناعية} ويقف القطن منها جميعا في المقام الأول حيث يشكل ٤٠٪ تقريبا من في عام (٢٠٠٠) من استهلاك العالم من الألياف النسجية.

وتتضمن الصناعات النسجية ثلاث مراحل أساسية تمر من خلالها الألياف النسجية حتى تصل إلى المستهلك في شكل أقمشة أو ملابس وتحتل كل مرحلة منها صناعة في حد ذاتها وهي:

- الغزل والنسيج والتريكو والأقمشة غير المنسوجة.
- التجهيز (متضمنا التبييض والصبغة والطباعة والتجهيز النهائي)
- صناعة الملابس الجاهزة^(٣).

وحيث أن الصباغة أحد هذه المراحل نجد أنه الآن وبعد أن وصل تحضير الصبغات التخليقية بأنواعها وألوانها الزاهية المتعددة إلى القمة ظهرت مشكلة تلوث البيئة والآثار الضارة للعديد من تلك الصبغات.

ونتيجة لتنامى الوعي البيئي لدى المستهلكين خاصة في أسواق التصدير وكذا ظهور العديد من التشريعات في تلك الأسواق خاصة في أوروبا وألمانيا والتي تحد من أو تحظر استخدام بعض الصبغات أو المواد المساعدة أو مواد التجهيز في إنتاج المنسوجات.. أصبح البعد البيئي أحد العوامل

الهامة التى تحكم ليس فقط ذوق المستهلك فى اختيار سلعته النسجية وإنما دخوله هذه السلعة من عدمه إلى أسواق التصدير.

ومن هنا كان لا بد من البحث عن المثبتات للصبغات الطبيعية لى نصل إلى الجودة والمثبتات هى عبارة عن أملاح معدنية تقوم بجذب النسيج والصبغة فى روابط لتحسين ثبات اللون على النسيج وفى بعض الأحيان تستخدم لإعطاء تأثيرات لونية مختلفة للصبغات بطبيعتها^(١١).

ومن أهم المثبتات التى تم استخدامها فى البحث

١. الشبه Alum

وهى مركب مزدوج من كبريتات الالومنيوم والبوتاسيوم وتوجد فى صورة أشكال ذات ثمانية أسطح^(١٢).

٢. كبريتات النحاس cupper

وهو يضاف إلى حمام الصباغة للحصول على الظلال البنية والصفراء، وهو هام بالنسبة للصبغات الخضراء ويوجد فى صورة بلورات زرقاء جميله^(١٣).

٣. كبريتات الماغنسيوم Magnesium sulfate

وهى عبارة عن بلورات بيضاء عديمة الرائحة وطعمها مرويطلق عليها اسم ملح ابيسوم "Epsom salt"

أما الصبغات التى تم استخدامها فكانت كالتالى:

١. الكركديه Roselle

وهو عبارة عن شجرة ذات أزهار حمراء والجزء المستعمل منها هو السبلات (الأوراق) التى تحيط بالزهرة وتكون بعد تجفيفها اما حمراء داكنه أو فاتحة تحتوى سبلات الكركديه على جيلوكوسيدات بالإضافة إلى مواد ملونة وأملاح اكسالات الكالسيوم وفيتامين ج ويتلون الكركديه باللون الأحمر الداكن فى الوسط الحمضى بسبب وجود مركبات بيتاسيانينه كما يحتوى على مواد هلامية ويستعمل كصبغة طبيعية^(١٤).

٢. الكركم (curcuma longa) turmeric

يعتبر الكركم من أشهر الصبغات المنتجة للألوان الصفراء والمستخلصة من السيقان الأرضية سواء الجافة أو الطازجة^(١).

٣. الحنة Henna (lawsonia inermis)

أوراق الحنة الجافة تحتوى على الصبغة الحمراء المعروفة باسم (law sonia) وهى تستخدم فى صباغة الأقمشة والجلود والحريير والقطن^(١٤،١١).

الجزء العملى

تم استخدام خامة (قطن ١٠٠٪) محرر، غير محرر

جدول (١) مواصفات القماش المستخدم

التركيب النسجى	قتل البوصه		وزن متر مربع	قوة الشد		نمرة الخيط		القماش مواصفات
	لحمة	قيام		لحمة	قيام	لحمة	قيام	
سادس ١/١٥	٦٠	٦٥	١٥٩	٤٢	٤٤	٢٠	٢٠	محرر
سادس ١/١٥	٥٧	٦٣	١٥٦	٣٨	٤٠	٢٠	٢٠	غير محرر

- تم استخدام ٣ صبغات (كركديه- كركم- حنه)
- تم استخدام ٣ مثبتات (كبريتات ماغنسيوم- كبريتات نحاس- شبه)
- استخدم مسحوق اريال كلر
- تم إجراء عدد دورات غسيل (دورتين غسيل)
- التركيزات المستخدمة:
- ١٥٠ جم/لتر من الكركديه
- ١٠٠ جم/ لتر من كلا من (الكركم، الحنه)
- ٢٠ جم/لتر من المثبتات

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

أدوات معملية لإعداد الصبغات وازابتها

- ماكينة الترموزول pad-thermosol التى استخدمت فى عملية التجهيز حيث كانت درجة الحرارة للصبغة ١١٠°م والضغط ١٠ بار والسرعة ٢م/دقيقة أما التحميص كانت درجة حرارته ١٦٠°م والضغط ١٠ بار والسرعة ٣م/دقيقة .
- غسالة فول اتوماتيك ايديال زانوسى ١٦ برنامج وتم استخدام رجة حرارة ٦٠°م فى عملية الغسيل.

الاختبارات:


تم اجراء اختبارات الثبات

١. الثبات ضد الغسيل^(٧).
٢. الثبات ضد العرق (قلوى ، حامضى، متعادل)^(٥).
٣. الثبات ضد الاحتكاك (جاف ، مبلل)^(٦).
٤. الثبات ضد الضوء^(٤).

الفرض الأول: توجد علاقة بين نوع المثبت وتأثير المثبت على خواص الثبات من الأشكال الآتية:

جدول (٢) يوضح تأثير المثبتات على خاصية الغسيل


الخاصية والثابت الصبيغة	كركدية +كبريتات ماغنسيوم	كركدية +كبريتات نحاس	كركدية +شبه	كركم +كبريتات ماغنسيوم	كركم +كبريتات نحاس	كركم +شبه	حنة +كبريتات ماغنسيوم	حنة +كبريتات نحاس	حنة +شبه
الغسيل	٠,٩	٠,٩	٠,٩	٠,٥	٠,٧	٠,٩	٠,٨	٠,٧	٠,٧



يتضح من الشكل (١) وجدول (٢) أن جميع المثبتات مع صبيغة الكركديه ومثبت الشبه مع الكركم سجلوا أعلى درجة ثبات بالنسبة للغسيل وأقلهم فى درجة الثبات للغسيل مثبت كبريتات الماغنسيوم مع الكركم

جدول (٣) يوضح تأثير المثبتات على خاصية العرق القلوى


الصبغة والمثبت الخاصية	كركدية +كبريتات ماغنسيوم	كركدية +كبريتات نحاس	كركدية +شبه	كركم +كبريتات ماغنسيوم	كركم +كبريتات نحاس	كركم +شبه	حنة +كبريتات ماغنسيوم	حنة +كبريتات نحاس	حنة +شبه
العرق القلوى	٠,٨	٠,٧	٠,٨	٠,٦	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٦	٠,٧



يتضح من الشكل (٢) والجدول (٣) أن مثبتى كبريتات الماغنسيوم و الشبه مع صبغة الكركديه، وكلا من مثبتات كبريتات النحاس والشبه مع الكركم ومثبت كبريتات الماغنسيوم مع الحنة سجلوا أعلى درجة ثبات للصبغات للعرق القلوى بينما سجل كلا من كبريتات الماغنسيوم مع الكركم وكبريتات النحاس مع الحنة على أقل درجة ثبات للعرق القلوى.

جدول (٤) يوضح تأثير المثبتات على خاصية العرق الحامضى


الصبغة والمثبت الخاصية	كركدية +كبريتات ماغنسيوم	كركدية +كبريتات نحاس	كركدية +شبه	كركم +كبريتات ماغنسيوم	كركم +كبريتات نحاس	كركم +شبه	حنة +كبريتات ماغنسيوم	حنة +كبريتات نحاس	حنة +شبه
العرق الحامضى	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٦	٠,٨	٠,٨	٠,٦	٠,٧	٠,٧



يتضح من الشكل (٣) والجدول (٤) أن جميع المثبتات مع صبغة الكركديه وكلا من مثبتات كبريتى النحاس والشبه مع صبغة الكركم سجلوا أعلى درجة ثبات للعرق الحامضى بينما سجل كبريتات الماغنيسيوم مع كلا من صبغتي الكركم والحنة أقل قيمة ثبات للعرق الحامضى

جدول (٥) يوضح تأثير المثبتات على خاصية العرق المتعادل

الصبغة والمثبت	الخاصية
حنه + شبة	٠,٧
حنه + كبريتات نحاس	٠,٦
حنه + كبريتات ماغنسيوم	٠,٦
كركم + شبة	٠,٨
كركم + كبريتات نحاس	٠,٨
كركم + كبريتات ماغنسيوم	٠,٨
كركدية + شبة	٠,٦
كركدية + كبريتات نحاس	٠,٦
كركدية + كبريتات ماغنسيوم	٠,٥
العرق المتعادل	




تأثير المثبتات على ثبات بعض الخواص للأقمشة المصبوغة بصبغات آمنة بيئياً

يتضح من الشكل (٤) والجدول (٥) أن جميع المثبتات مع صبغة الكركم سجلت أعلى درجة ثبات للعرق المتعادل بينما سجل كبريتات الماغنيسيوم أقل درجة ثبات مع الكركديه.

جدول (٦) يوضح تأثير المثبتات على خاصية الاحتكاك الجاف


الصبغة والمثبت الخاصية	كركديه + كبريتات ماغنسيوم	كركديه + كبريتات نحاس	كركديه + شبة	كركم + كبريتات ماغنسيوم	كركم + كبريتات نحاس	كركم + شبة	حنه + كبريتات ماغنسيوم	حنه + كبريتات نحاس	حنه + شبة
الاحتكاك الجاف	٠,٩	٠,٩	٠,٩	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٨



يتضح من الشكل (٥) والجدول (٦) أن جميع المثبتات مع صبغة الكركم سجلت أعلى درجة ثبات للاحتكاك الجاف بينما سجلت جميع المثبتات مع صبغتي الكركم والحنه أقل درجة ثبات وبنفس القيمة.

جدول (٧) يوضح تأثير المثبتات على خاصية الاحتكاك المبلل


الصبغة والمثبت الخاصية	كركدية + كبريتات ماغنسيوم	كركدية + كبريتات نحاس	كركدية + شبة	كركم + كبريتات ماغنسيوم	كركم + كبريتات نحاس	كركم + شبة	حنه + كبريتات ماغنسيوم	حنه + كبريتات نحاس	حنه + شبة
الاحتكاك المبلل	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤



يتضح من الشكل (٦) والجدول (٧) أن جميع المثبتات مع صبغة الكركديه سجلت أعلى درجات ثبات للاحتكاك المبلل بينما سجلت جميع المثبتات مع كلا من صبغتي الكركم والحنه درجة أقل وبنفس القيمة.

جدول (٨) يوضح تأثير المثبتات على خاصية الضوء


الصبغة والمثبت الخاصية	كركدية + كبريتات ماغنسيوم	كركدية + كبريتات نحاس	كركدية + شبة	كركم + كبريتات ماغنسيوم	كركم + كبريتات نحاس	كركم + شبة	حنه + كبريتات ماغنسيوم	حنه + كبريتات نحاس	حنه + شبة
الضوء	٠,٣٧٥	٠,٥	٠,٣٧٥	٠,٢٥	٠,٣١٢	٠,٤٣٧	٠,٥	٠,٥	٠,٥



يتضح من الشكل (٧) والجدول (٨) أن جميع المثبتات مع صبغة الحنة ومثبت كبريتات النحاس مع الكركديه سجلوا أعلى تقدير في الثبات للضوء بينما سجلت كبريتات الماغنسيوم مع الكركم على أقل درجة ثبات للضوء.

جدول (٩) يوضح تأثير المثبتات على خاصية الغسيل مع قماش قطن ١٠٠% غير محمر


الصبغة والمثبت	خاصية	الغسيل
كركدية + كبريتات مغنسيوم	٠,٩	٠,٩
كركدية + كبريتات نحاس	٠,٨	٠,٨
كركدية + شبة	٠,٩	٠,٩
كركم + كبريتات مغنسيوم	٠,٦	٠,٦
كركم + كبريتات نحاس	٠,٤	٠,٤
كركم + شبة	٠,٩	٠,٩
حنة + كبريتات مغنسيوم	٠,٨	٠,٨
حنة + كبريتات نحاس	٠,٧	٠,٧
حنة + شبة	٠,٥	٠,٥



يتضح من الشكل (٨) والجدول (٩) أن جميع المثبتات مع صبغة الحنة ومثبتت كبريتات النحاس مع الكركديه سجلوا أعلى تقدير في الثبات للضوء بينما سجلت كبريتات الماغنيسيوم مع الكركم على أقل درجة ثبات للضوء.

جدول (١٠) يوضح تأثير المثبتات على خاصية العرق القلوي مع قماش قطن ١٠٠% غير محمر


الصبغة والمثبت الخاصية	كركدية + كبريتات ماغنسيوم	كركدية + كبريتات نحاس	كركدية + شبه	كركم + كبريتات ماغنسيوم	كركم + كبريتات نحاس	كركم + شبه	حنة + كبريتات ماغنسيوم	حنة + كبريتات نحاس	حنة + شبه
العرق القلوي	٠,٧	٠,٧	٠,٨	٠,٤	٠,٤	٠,٦	٠,٥	٠,٦	٠,٧



يتضح من الشكل (٩) والجدول (١٠) أن مثبت الشبه مع الكركديه سجل أعلى درجة ثبات للعرق القلوي بينما سجل كلا من مثبتى كبريتات الماغنيسيوم والشبه مع صبغة الكركم على أقل درجة ثبات للعرق القلوي وبنفس القيمة.

جدول (١١) يوضح تأثير المثبتات على خاصية العرق الحامض مع قماش قطن ١٠٠% غير محمر


الصبغة والمثبت الخاصية	كركدية + كبريتات ماغنسيوم	كركدية + كبريتات نحاس	كركدية + شبه	كركم + كبريتات ماغنسيوم	كركم + كبريتات نحاس	كركم + شبه	حنة + كبريتات ماغنسيوم	حنة + كبريتات نحاس	حنة + شبه
العرق الحامض	٠,٨	٠,٨	٠,٧	٠,٤	٠,٦	٠,٦	٠,٥	٠,٣	٠,٧



يتضح من الشكل (١٠) والجدول (١١) أن كلا من مثبتي كبريتات الماغنيسيوم وكبريتات النحاس مع صبغة الكركديه سجلوا أعلى درجة ثبات للعرق الحامض بينما سجلت كبريتات النحاس مع الحنة اقل درجة ثبات للعرق الحامض

جدول (١٢) يوضح تأثير المثبتات على خاصية العرق المتعادل مع قماش قطن ١٠٠% غير محرر


الصبغة والمثبت	الخاصية
العرق المتعادل	0.9
كركدية+كبريتات ممتسيوم	0.8
كركدية+كبريتات نحاس	0.4
كركدية+شبة	0.4
كركم+كبريتات ممتسيوم	0.4
كركم+كبريتات نحاس	0.6
كركم+شبة	0.4
حنة+كبريتات ممتسيوم	0.4
حنة+كبريتات نحاس	0.7
حنة+شبة	0.7



يتضح من الشكل (١١) والجدول (١٢) أن مثبتات كبريتات الماغنيسيوم مع الكركديه سجل أعلى درجة ثبات للعرق المتعادل بينما سجل كلا من الشبه مع الكركديه، كبريتات الماغنيسيوم والشبه مع الكركم، كبريتات الماغنيسيوم مع الحنه أقل درجة ثبات للعرق المتعادل وبنفس القيمة.

جدول (١٣) يوضح تأثير المثبتات على خاصية الاحتكاك الجاف مع قماش قطن ١٠٠٪ غير محرر


الصبغة والمثبت الخاصية	كركديه +كبريتات ماغنسيوم	كركديه +كبريتات نحاس	كركديه +شبه	كركم +كبريتات ماغنسيوم	كركم +كبريتات نحاس	كركم +شبه	حنه +كبريتات ماغنسيوم	حنه +كبريتات نحاس	حنه +شبه
الاحتكاك الجاف	٠,٩	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٦	٠,٨	٠,٨



يتضح من الشكل (١٢) والجدول (١٣) أن كبريتات الماغنيسيوم مع الكركديه سجلت أعلى درجة ثبات للاحتكاك الجاف بينما سجلت كبريتات الماغنيسيوم مع الحنه أقل درجة ثبات للاحتكاك الجاف.

جدول (١٤) يوضح تأثير المثبتات على خاصية الاحتكاك المبلل مع قماش قطن ١٠٠٪ غير محرر


الصبغة والمثبت الخاصية	كركديه +كبريتات ماغنسيوم	كركديه +كبريتات نحاس	كركديه +شبه	كركم +كبريتات ماغنسيوم	كركم +كبريتات نحاس	كركم +شبه	حنه +كبريتات ماغنسيوم	حنه +كبريتات نحاس	حنه +شبه
الاحتكاك المبلل	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤



يتضح من الشكل (١٣) والجدول (١٤) أن جميع المثبتات مع جميع الصبغات سجلت نفس القيمة للإحتكاك المبلل.

جدول (١٥) يوضح تأثير المثبتات على خاصية الضوء مع قماش قطن ١٠٠% غير محمر

الصبغة والمثبت الخاصية	كركدية + كبريتات مغنسيوم	كركدية + كبريتات نحاس	كركدية + شبة	كركم + كبريتات مغنسيوم	كركم + كبريتات نحاس	كركم + شبة	حنة + كبريتات مغنسيوم	حنة + كبريتات نحاس	حنة + شبة
الضوء	٠,٣٧٥	٠,٥	٠,٣٧٥	٠,٥	٠,٥	٠,٣٧٥	٠,٥	٠,٥	٠,٣٧٥




يتضح من الشكل (١٤) والجدول (١٥) أن كلا من مثبت كبريتات النحاس مع الكركديه، وكبريتات الماغنسيوم وكبريتات النحاس مع الكركم، وكبريتات الماغنسيوم وكبريتات النحاس مع الحنة سجلوا أعلى قيمة ثبات للضوء بينما سجل كلا من مثبتى كبريتات الماغنسيوم والشبه مع الكركديه، ومثبت الشبه مع كلا من الكركم والحنة أقل درجة ثبات للضوء وبنفس القيمة.

الفرض الثانى: توجد علاقة بين نوع الصبغة ونوع المثبت.

جدول (١٦) يوضح أفضل مثبت مستخدم مع قماش قطن ١٠٠% محمر مصبوغ بالكركديه


المساحة	الصبغة والمثبت
٣٧٢٩١٦,٦٧	كركديه + كبريتات ماغنسيوم
٤٨٢٥٠٠,٠٠	كركديه + كبريتات نحاس
٣٧٦٢٥٠,٠٠	كركديه + شبه



يتضح من الشكل (١٥) والجدول (١٦) أن أفضل مثبت كبريتات النحاس يليه الشبه ثم كبريتات الماغنسيوم.

جدول (١٧) يوضح أفضل مثبت مستخدم مع قماش قطن ١٠٠% محمر مصبوغ بالكركم


المساحة	الصبغة والمثبت
٢٨٦١٤٧,٥٠	كركم + كبريتات ماغنسيوم
٣٥٨٣٤٩,٨٦	كركم + كبريتات نحاس
٤٨٥٠٠٠,٠٠	كركم + شبه



يتضح من الشكل (١٦) والجدول (١٧) أن أفضل مثبت الشبه يليه كبريتات النحاس ثم كبريتات الماغنيسيوم.

جدول (١٨) يوضح أفضل مثبت مستخدم مع قماش قطن ١٠٠% محرر مصبوغ بالحنة


المساحة	الصبغه والمثبت
٤٧٩٤٨٩,٨٠	الحنة + كبريتات ماغنيسيوم
٤٧٦٢٠٥,٣٦	الحنة + كبريتات نحاس
٤٨١٤٠٦,٢٥	الحنة + شبة



يتضح من الشكل (١٧) والجدول (١٨) أن أفضل مثبت الشبة يليه كبريتات الماغنيسيوم ثم كبريتات النحاس.

جدول (١٩) يوضح أفضل مثبت مستخدم مع قماش قطن ١٠٠٪ غير محرر مصبوغ بالكركديه

المساحة	الصبغة والمثبت
٣٧٣٧٥٠	كركديه + كبريتات ماغنيسيوم
٤٧٧٢٠٧	كركديه + كبريتات نحاس
٣٦١٧٢٨	كركديه + شبة




يتضح من الشكل (١٨) والجدول (١٩) أن أفضل مثبت كبريتات النحاس يليه كبريتات الماغنيسيوم ثم الشبة.

جدول (٢٠) يوضح أفضل مثبت مستخدم مع قماش قطن ١٠٠٪ غير محرر مصبوغ بالكركم

المساحة	الصبغة والمثبت
٤٦٥٠٠٠	كركم + كبريتات ماغنيسيوم
٤٧٩٤٤٤	كركم + كبريتات نحاس
٤٧١٦٦٧	كركم + شبة


تأثير المثبتات على ثبات بعض الخواص الأقمشة المصبوغة بصبغات آمنة بيديا



يتضح من الشكل (١٩) والجدول (٢٠) أن أفضل مثبت كبريتات النحاس يليه الشبه ثم كبريتات الماغنيسيوم .

جدول (٢١) يوضح أفضل مثبت مستخدم مع قماش قطن ١٠٠% غير محرر مصبوغ بالحنة

المساحة	الصبغة والمثبت
٤٦٣١١٢	الحنة + كبريتات ماغنيسيوم
٤٧٠٤٥٩	الحنة + كبريتات نحاس
٣٧٢٥٠٠	الحنة + شبة



يتضح من الشكل (٢٠) والجدول (٢١) أن أفضل مثبت كبريتات النحاس يليه كبريتات الماغنيسيوم ثم الشبه.

الفرض الثالث: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تجهيز القماش وخواص الثبات.

جدول (٢٢) يوضح اختبار الفروق في خواص الثبات وفقا لاختلاف تجهيز القماش

اختبارات (T)	قطن غير محرر		قطن محرر		الاختبارات (الخواص)
	انحراف معياري	متوسط حسابي	انحراف معياري	متوسط حسابي	
٠,٧٢	٠,١٨٥٥٩	٠,٧٢٢٢	٠,١٣٩٤٤	٠,٧٧٧٨	النفيل
❖ ٠,٠٣	٠,١٤١٤٢	٠,٦٠٠٠	٠,٠٨٦٦٠	٠,٧٣٣٣	العرق القلوى
٠,٠٦	٠,١٧٣٢١	٠,٦٠٠٠	٠,٠٨٦٦٠	٠,٧٣٣٣	العرق الحامضى
٠,٣٢	٠,١٩٦٥٠	٠,٥٨٨٩	٠,١١١٨٠	٠,٦٦٦٧	العرق متعادل
٠,١٧	٠,٠٧٨١٧	٠,٧٨٨٩	٠,٠٥٠٠٠	٠,٨٣٣٣	احتكاك جاف
٠,٠٦	٠,٠٠٠٠١	٠,٤٠٠٠	٠,١٠٠٠	٠,٤٦٦٧	احتكاك مبلل
٠,٤٨	٠,٠٦٥٨٨	٠,٤٤٤٤٤	٠,٠٩٣٨١	٠,٤١٦٦	ضوء

❖❖ معنوى جدا عند مستوى معنوية ٠,٠١، ❖ معنوى عند مستوى معنوية ٠,٠٥

من نتائج الاختبار تبين ان متوسط العرق القلوى فى قماش قطن ١٠٠٪ محرر بلغ نحو ٠.٧٣ فى حين بلغ نحو ٠.٦٠ فى القماش غير المحرر وأشارت فيه معامل الاختلاف (الانحراف المعياري) الى التباين فى حالة القماش غير المحرر ٠.١٤ مقارنة مع القماش المحرر ٠.٠٨ حث يعكس الأخير درجة ملحوظة من الثبات، كما عكست فيه (T) المحسوبة للفرق فى العرق القلوى الاختلاف المعنوى احصائيا وفقا لاختلاف تجهيز القماش حيث بلغت فيه (T) المحسوبة نحو ٢.٤١ وهى معنوية عند مستوى ٠.٠٥.

ومن ذلك نجد أن تجهيز القماش أثر على خاصية العرق القلوى فقط وكان لصالح القماش المحرر.

الفرض الرابع: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تجهيز بين الصبغات وخواص الثبات.

جدول (٢٣) يوضح اختبار اثر الصبغات على الخواص لقماش قطن ١٠٠٪ محرر وغير محرر

اختبار ف (F)	الصبغة الثالثة (حنه)		الصبغة الثانية (كركم)		الصبغة الاولى (الكركدية)		الاختبارات (الخواص)
	انحراف معياري	متوسط حسابي	انحراف معياري	متوسط حسابي	انحراف معياري	متوسط حسابي	
٤.٣٥	٠.١١	٠.٧	٠.٢١	٠.٦٧	٠.٠٤	٠.٨٨	الغسيل
٢.٢٨	٠.١٠	٠.٦٥	٠.١٨	٠.٦٠	٠.٠٥	٠.٧٥	العرق القلوى
٣.٩٠	٠.١٦	٠.٥٨	٠.١٥	٠.٦٣	٠.٠٤	٠.٧٨	العرق الجامضى
٠.٠١٩	٠.١٢	٠.٦٢	٠.١٩	٠.٦٣	٠.٠١٨	٠.٦٣	العرق متعادل
٥.٠٠	٠.٠٨	٠.٧٧	٠.٠٠١	٠.٨٠	٠.٠٥	٠.٨٧	احتكاك جاف
٥.٠٠	٠.٠٠١	٠.٤٠	٠.٠٠١	٠.٤٠	٠.١١	٠.٥٠	احتكاك مبلل
١.٩٨	٠.٠٥	٠.٤٧	٠.١٠	٠.٣٩	٠.٠٦	٠.٤٢	ضوء

(❖) معنوى جدا عند مستوى معنوية ٠.٠١، (❖) معنوى عند مستوى معنوية ٠.٠٥

من نتائج الاختبار تبين ان متوسط الغسيل للصبغة الاولى ٠.٨٨ وفى الصبغة الثانية ٠.٦٧ فى حين بلغ نحو ٠.٧٠ فى الصبغة الثالثة، وأشار معامل اختلاف (الانحراف المعياري) الى التباين بين الصبغات حيث كان فى الصبغة الثالثة ٠.١١ والصبغة الثانية ٠.٢١ بينما فى الصبغة الأولى ٠.٠٤ حيث تعكس الاخيرة درجة ملحوظة من الثبات كما عكست فيه (F) المحسوبة للفرق فى خاصية الغسيل الاختلاف المعنوى احصائيا وفقا لاختلاف نوع الصبغة حيث بلغ فيه (F) المحسوبة نحو ٤.٣٥ وهى معنوية عند مستوى ٠.٠٥.

ومن ذلك نجد أن نوع الصبغة أثر على خاصية الغسيل وكان لصالح الصبغة الأولى (الكركديه).

كما تبين أن متوسط العرق الحامضى للصبغة الاولى ٠,٧٨ والصبغة الثانية ٠,٦٣ بينما بلغ نحو ٠,٥٨ فى الصبغة الثالثة، وأشار معامل الاختلاف (الانحراف المعيارى) إلى التباين بين الصبغات حيث كان فى الصبغة الثالثة ٠,١٦ والصبغة الثانية ٠,١٥ بينما فى الصبغة الأولى ٠,٠٤ حيث تعكس الاخيرة درجة ملحوظة من الثبات، كما عكست فيه (f) المحسوبة الفرق فى خاصية العرق الحامضى الاختلاف المعنوى احصائيا وفقا لاختلاف نوع الصبغة حيث بلغت فيه (f) المحسوبة نحو ٣,٩ وهى معنوية عند مستوى ٠,٠٥

ومن ذلك نجد ان لنوع الصبغة أثر على خاصية العرق الحامضى وكان لصالح الأولى الكركديه.

وتبين ايضا أن متوسط الاحتكاك الجاف للصبغة الاولى ٠,٨٧ والصبغة الثانية ٠,٨٠ فى حين بلغ نحو ٠,٧٧ فى الصبغة الثالثة، وأشار معامل الاختلاف (الانحراف المعيارى) إلى التباين بين الصبغات حيث كان فى الصبغة الثالثة ٠,٠٨ والصبغة الأولى ٠,٠٥ والصبغة الثانية ٠,٠١ حيث تعكس الاخيرة درجة ملحوظة من الثبات، كما عكست فيه (F) المحسوبة الفرق فى خاصية الاحتكاك الجاف الاختلاف المعنوى احصائيا وفقا لاختلاف نوع الصبغة حيث بلغت فيه (F) المحسوبة نحو ٥,٠٠ وهى معنوية عند مستوى ٠,٠٥

ومن ذلك نجد ان لنوع الصبغة أثر على خاصية الاحتكاك الجاف وكان لصالح الصبغة الثانية الكركم.

كما تبين من نتائج الاختبار أن متوسط الاحتكاك المبلل للصبغة الاولى ٠,٥ والصبغة الثانية ٠,٤ وبينما بلغ نحو ٠,٤ فى الصبغة الثالثة، وأشار معامل الاختلاف (الانحراف المعيارى) إلى التباين بين الصبغات حيث كان فى الصبغة الأولى ٠,١١ بينما فى كلا من الصبغة الثانية والثالثة ٠,٠١ حيث تعكس الأخيرتان درجة ملحوظة من الثبات، كما عكست فيه (F) المحسوبة الفرق فى خاصية الاحتكاك المبلل الاختلاف المعنوى احصائيا وفقا لاختلاف نوع الصبغة حيث بلغت فيه (F) المحسوبة نحو ٥,٠٠ وهى معنوية عند مستوى ٠,٠٥

ومن ذلك نجد ان لنوع الصبغة أثر على خاصية الاحتكاك المبلل وكان لصالح كلا من الصبغتي الثانية (الكركم) والثالثة (الحنة).

الفرض الخامس: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المثبتات وخواص الثبات.

جدول (٢٤) يوضح اختبار اثر المثبتات على الخواص لقماش قطن ١٠٠٪ محرر وغير محرر

اختبار ف (F)	مثبت ثالث (شبه)		مثبت ثانى (كبريتات نحاس)		مثبت اول (كبريتات ماغنسيوم)		الاختبارات (الخواص)
	انحراف معيارى	متوسط حسابى	انحراف معيارى	متوسط حسابى	انحراف معيارى	متوسط حسابى	
٠.٥٤	٠.١٧	٠.٨٠	٠.١٧	٠.٧	٠.١٦	٠.٧٥	الغسيل
٠.٣٥	٠.١٥	٠.٧٠	٠.٠٨	٠.٦٧	٠.١٦	٠.٦٣	العرق القلوى
٠.٦٤	٠.٠٨	٠.٧٢	٠.١٩	٠.٦٧	٠.١٦	٠.٦٢	العرق العامضى
٠.٥١	٠.١٧	٠.٦٠	٠.٠٩	٠.٦٨	٠.٢١	٠.٦٠	العرق متعادل
٠.١١	٠.٠٤	٠.٨٢	٠.٠٤	٠.٨٢	٠.١١	٠.٨٠	احتكاك جاف
٠.٠٠٠١	٠.٠٨	٠.٤٣	٠.٠٨	٠.٤٣	٠.٠٨	٠.٤٣	احتكاك مبلل
١.٠٦	٠.٠٥	٠.٤١	٠.٠٨	٠.٤٧	٠.١	٠.٤٢	ضـوـى

(❖❖) معنوى جدا عند مستوى معنوية ٠.٠١، (❖) معنوى عند مستوى معنوية ٠.٠٥

من نتائج الجدول السابق والذى عكست فيه (F) المحسوبة لكل الخواص عدم وجود اختلاف معنوى احصائيا وفقا لاختلاف المثبتات.

الفرض السادس: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين خواص الثبات وكلا من الصبغات والمثبتات.

جدول (٢٥) يوضح اختبار الفروق الاحصائية فى اتجاهين لخواص الثبات وفقا لاختلاف نوع المثبت والصبغة

قيمة (ف) المحسوبة			الاختبارات (الخواص)
الصبغة والمثبت	الصبغة	المثبت	
❖❖٥.٣٠	❖❖٩.٨٠	١.٨٠	الغسيل
٠.٦١	١.٨٥	٠.٣٥	العرق القلوى
١.٠٥	٣.٩٠	٠.٩٠	العرق العامضى
٠.٥٧	٠.٠٢	٠.٣٩	العرق متعادل
١.١٧	❖٤.٦٧	٠.١٧	احتكاك جاف
٠.٠٠١	٣.٠٠	٠.٠٠١	احتكاك مبلل
٠.٥٣	١.٧٤	١.٠٣	ضـوـى

(❖❖) معنوى جدا عند مستوى معنوية ٠.٠١، (❖) معنوى عند مستوى معنوية ٠.٠٥

الجدول السابق عكست فيه (ف) المحسوبة فى اتجاهين ان الصبغة تعكس الاختلاف المعنوى احصائيا على خاصية الغسيل بينما لم تتأكد معنوية الخلاف فى المثبت، ومن الجدير بالذكر ان التداخل بين الصبغة والمثبت عكس الاختلاف المعنوى فى الخاصية موضع الدراسة.

كما نجد أن قيمة (ف) المحسوبة فى اتجاهين للصبغة ايضا تعكس الاختلاف المعنوى احصائيا على خاصية الاحتكاك الجاف بينما لم تتأكد معنوية الاختلاف مع المثبت أو التداخل ما بين الصبغة والمثبت.

ومن ذلك يتضح أن وجود كلا من الصبغة والمثبت معا لهم تأثير على خاصية الثبات للغسيل.

التوصيات

١. حث وتشجيع استخدام الصبغات الطبيعية لأنها آمنة بيئيا.
٢. البحث عن مثبتات آمنة بيئيا للوصول إلى درجات ثبات عالية للصبغات الطبيعية والأمنة بيئيا.
٣. الاستفادة من الأبحاث العلمية الجديدة ومواكبة التقدم العلمى فى مجال الصباغة الطبيعية.

المراجع

أولا :المراجع العربية:

- ١.جيهان عبد الحميد نوار: " صباغة الأقمشة الكتانية بالصبغات الطبيعية للحصول على تأثيرات لونية مختلفة لتصميم ملابس السيدات الخارجية" رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، ٢٠٠١
- ٢.نبيل عبد الباسط: " المنسوجات المتوافقة بيئيا " مؤتمـر الصباغة والطباعة والتجهيز نحو بيئة أنظف، ١٩٩٩م .
- ٣.هدى محمد سامى عبد الغنى غازى: " تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية لأقمشة الملابس على قابلية التجهيز لمقاومة الكرمشه باستخدام مواد آمنة بيئيا " رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية ٢٠٠٢م

ثانيا :المراجع الأجنبية:

4. AATCC Test method " Colour fastness to light" 16A-1971
- 5.AATCC Test method " Colour fastness to perspiration " 15-1973
- 6.AATCC Test method " Colour fastness to rubbing " 8-1977
7. AATCC Test method " Colour fastness to washing " 61-1975
- 8.Alessandra Carrubba : "vegetable extracts as natural sources of dyes " act horticulture no 457, 1998 .
- 9.Brian Glover: "Are natural colourants good for your health " ,1993
- 10.Sk- Sharma: " Natural dyes" The Indian textile journal May,1998.
- 11.Roy smith: "Dyes and the environment is natural better" American duystuff reporter sep 1998 .
- 12.Rachel Brown: " The weaving, spinning and dyeing book " London, 1983
- 13.G.W. Talyler ,rev .prog .coloration, 16.53.1986

ثالثا :مواقع النت:

- 14.www.wikipedia.org/wiki