

## تأثير تركيز فوق أكسيد الهيدروجين على الخواص الآدائية للأقمشة السليلوزية المحورة والمخلوطة والمنتجة ببعض التراكيب البنائية المختلفة

أ.د/ عادل جمال الدين الهنداوى  
أستاذ الملابس والنسيج ووكيل كلية التربية النوعية  
لشئون التعليم والطلاب بجامعة طنطا سابقاً

أ.د/ سعد على محمود سالمان  
أستاذ الملابس والنسيج وعميد كلية  
الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية سابقاً

أ/ علا أمين عبد الرحمن الخطيب  
الباحثة بقسم الاقتصاد المنزلى

أ.د/ محمد عبد المنعم رمضان  
أستاذ مساعد بشعبة بحوث الصناعات  
النسجية بالمركز القومى للبحوث

### ملخص البحث:-

يهدف هذا البحث إلى إجراء دراسة تجريبية لبيان مدى تأثير تركيز فوق أكسيد الهيدروجين ( $H_2O_2$ ) على الخواص الآدائية للأقمشة السليلوزية المحورة والمخلوطة ، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل المعايير القياسية لإنتاج أقمشة ملابس السيدات والتي تحقق أفضل أداء وظيفي من حيث تركيز فوق أكسيد الهيدروجين ( $H_2O_2$ ) وكثافة خيط اللحمة ونوع خامة خيط اللحمة وقد تم إنتاج هذه الأقمشة بمصنع الدلتا للغزل والنسيج بمصنع نسيج زفتى وكانت مواصفات خيط السداء المستخدمة ثابتة ١/٢٠ قطن مسرح ١٠٠% والتركيب النسجي ثابت ( كريب زاحف مبرد ٢/٢ ) .

### باختلاف المتغيرات التالية :-

- (١) تركيز فوق أكسيد الهيدروجين ( $H_2O_2$ ) ( ١٠ ، ١٥ ، ٢٠ جم / لتر  $H_2O_2$  ) .
  - (٢) كثافة خيط اللحمة ( ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٨ حدفة / سم ) .
  - (٣) نوع خامة خيط اللحمة ( قطن ١٠٠% ، فسكوز ١٠٠% ، مخلوط قطن/ فسكوز ٥٠% : ٥٠% )
- بعد تنفيذ عينات الأقمشة تم إجراء المعالجات الأولية على الأقمشة المنتجة تحت البحث وهى مرحلة الغليان والتبييض بفوق أكسيد الهيدروجين ( $H_2O_2$ ) وبعد ذلك تم إجراء بعض الإختبارات المعملية بمعامل الجودة بشركة مصر للغزل والنسيج وكانت تلك الإختبارات المقاسة هى ( قوة الشد والإستطالة للأقمشة فى اتجاه اللحمة - اختبار زمن إمتصاص الماء ( SEC ) (ثانية) ، اختبار درجة البياض ( % ) وتمت معالجة النتائج الإحصائية للإختبارات بإستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة .

### وقد توصلت الدراسة إلى :-

- ١ - أفضل العينات من حيث الخصائص المختبرة للقمماش المنتج بخامة خيط اللحمة مخلوط ( قطن / فسكوز ) وكثافة خيط اللحمة ٢٤ حدفة / سم وتركيز ١٠ جم / لتر  $H_2O_2$

## Effect of H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Concentration on Performance Properties of Blended Modified Cellulosic Fabrics Produced by Some Different Fabric Constructions

### Abstract

This work aims to carry an experimental study to demonstrate the effect of H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> concentrations on the Performance properties of the cellulosic modified and blended Fabrics, in order to reach the best standards for the production of fabrics ladies clothing .Which achieved the best performance in terms of the concentration of hydrogen peroxide (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) , weft threat density and type of weft threat material . The warp threat no . 20\1100% carded cotton and fabric construction crepe 2\2 .

### The variables :

- 1) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> concentrations (10, 15, & 20 g\L )
- 2) weft threat density ( 20,24, 28 picks \ inch )
- 3) type of weft threat material ( cotton 100% , viscose 100% & cotton \ viscose blend50 \ 50 ) were studied

The produced samples were scoured and bleached by H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> the investigated tests as rigidity , water absorbance , tensile strength and elongation were studied . The results showed that , the best conditions for the produced sample were weft threat density 24 picks \ inch , type of weft threat material cotton \ viscose blend 50 \ 50 and H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> concentration 10 g\L.

**المقدمة والمشكلة البحثية :**

تحتل صناعة النسيج مكان الصدارة بين الصناعات الإستهلاكية لكونها تعتمد على خامات رئيسية تعتبر مصدراً من مصادر الثروة وأهم هذه المصادر الألياف السليلوزية التي تمتاز بصفات ومميزات فريدة ، خاصة وأن هذه الألياف لها تأثير على خواص القماش وتعتبر القاعدة الأساسية المكونة له، وهذه الألياف إما أن تكون ألياف طبيعية كالقطن والكتان أو أن تكون ألياف طبيعية محورة كالاسيتات والفسكوز.

وتعتبر صناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز واحدة من الصناعات التي ينجم عنها تلوث في كافة مراحل التصنيع بدءاً من التفتيح الى التجهيز النهائي إذ تحتل هذه الصناعة المكانة الثانية بين القطاعات الصناعية الملوثة للبيئة والألياف السليلوزية من أكثر الخامات إستخداماً في الوقت الحاضر وتحظى بعناية مكثفة لدى الباحثين والعاملين في مجال تطوير وتحسين الأقمشة المنتجة . ومع زيادة الوعي البيئي طالب المستهلكون بملابس آمنة على الصحة وصديقة للبيئة بمعنى أن تأخذ صناعة الملابس في إعتبارها البعد البيئي والحفاظ على صحة الإنسان بداية من صناعة الألياف ومروراً بعمليات الغزل والنسيج والمعالجات الكيميائية كالتبييض والصباغة وصناعة الملابس الجاهزة إنتهاءً بالتخلص الآمن منها بعد الإستعمال .

**وذلك بهدف التوصل الى أنسب ما يلي :-**

- (١) كثافة لخيوط اللحمة في وحدة القياس تعطى أفضل قابلية للأقمشة السليلوزية للصباغة .
- (٢) نوع خامة خيط اللحمة تعطى أفضل قابلية للأقمشة السليلوزية للصباغة .
- (٣) درجة تركيز فوق أكسيد الهيدروجين  $H_2O_2$  تعطى أفضل قابلية للأقمشة السليلوزية للصباغة .

**وذلك باستخدام الفروض الآتية :-**

- (١) توجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ٠.٠٥ بين مستويات كثافة عدد اللحمت في وحدة القياس على الخواص المقاسة .
- (٢) توجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ٠.٠٥ بين مستويات نوع خامة خيط اللحمة على الخواص المقاسة .
- (٣) توجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ٠.٠٥ بين مستويات تركيز  $H_2O_2$  على الخواص المقاسة .

**حدود البحث :-**

- (١) عينات من الأقمشة السليلوزية ( قطن – فسكوز ) .
- (٢) ثلاث كثافات لخيوط اللحمة ( ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٨ لحمة / سم ) .
- (٣) ثلاث أنواع من خيط اللحمة (قطن ١٠٠ % - فسكوز ١٠٠ % - مخلوط قطن/ فسكوز ( ٥٠ : ٥٠ % )
- (٤) صباغة الأقمشة باختلاف تركيز فوق أكسيد الهيدروجين  $H_2O_2$  (١٠-١٥-٢٠) جم/لتر

**ويعتمد البحث على :-**

المنهج التجريبي التحليلي لتحقيق أهداف البحث .

**الدراسات السابقة :****١- دراسة هدى محمد سامي غازي ( ٢٠٠٢ م ) :-**

" تأثير أختلاف بعض التراكيب البنائية لأقمشة الملابس على قابلية التجهيز لمقاومة الكرمشة بأستخدام مواد آمنة بيئياً "

**هدفت الدراسة إلى :-**

تحسين الأداء الوظيفي للملابس المصنوعة من خامات طبيعية سليلوزية ( خامات قطن ١٠٠ % والقطن المخلوط مع الكتان ) من خلال تجهيزها بمواد آمنة بيئياً للحد من التلوث ضد الكرمشة والتجعيد .

**توصلت الدراسة إلى :-**

- أن التركيب النسجي ( سن ١/١ ) الممتد في كلا الإتجاهين هو أفضل التراكيب النسجية بالنسبة لخامة القطن ١٠٠ % ، أما التراكيب النسجي سادة ١/١ هو أفضل التراكيب النسجية بالنسبة لمخلوط القطن مع الكتان .

- تركيز مادة التجهيز ضد الكرمشة والمعروف تجارياً بأسم Arkofix NEC-ET

بتركيز ٨٠ جم/لتر يعتبر أفضل التركيزات المستخدمة لكل من خامة القطن ١٠٠% وقطن مخلوط كتان يحقق أفضل نسب فقط في قوة التحمل .

- اللحامات المفردة أفضل من اللحامات المزوية وذلك في حالة التركيب النسجي السادة ١/١ والمبرد ٣/١ والسن ٢/٢ الممتد في كلا الاتجاهين ، أما بالنسبة للتركيب النسجي أطلس ٥ بعد ٢ فيفضل استخدام اللحامات المزوية في حالة خامة القطن ١٠٠% .

#### تم الاستفادة من هذه الدراسة في :-

التعرف على الخواص الطبيعية والكيميائية لألياف القطن والكتان والتراكيب النسجية المختلفة والإتجاه الحديث نحو التجهيز ضد الكرمشة والتجعيد للحد من التلوث البيئي .

#### ٢- دراسة نشوة عبد الرؤوف توفيق عبد الحليم ( ٢٠٠٣ م )

" تأثير بعض التراكيب البنائية للأقمشة السيلوزية والمعالجات الأولية والتجهيز على بعض خواصها الوظيفية وقابليتها للتنظيف "

#### هدفت الدراسة إلى :-

- دراسة تأثير التركيب البنائي والمعالجات الأولية والتجهيز بالتنعيم على بعض الخواص الوظيفية للأقمشة السيلوزية .

- تقييم الخواص الميكانيكية والطبيعية للأقمشة المنتجة تحت البحث .

- تحديد أى العمليات الكيميائية يضعف مثل هذه الأقمشة .

#### توصلت الدراسة إلى :-

أن الخواص الوظيفية للأقمشة السيلوزية وقابليتها للتنظيف تختلف باختلاف نوع الخامة (قطن ١٠٠% \_ قطن مخلوط /فسكوز \_ قطن مخلوط /كتان ) وبإختلاف نوع المعالجات الأولية ( البوش \_ الغليان \_ التبييض ) وتختلف أيضاً باختلاف نوع خيوط اللحمة سواء مفردة أو مزوية

#### تم الاستفادة من هذه الدراسة :-

في التعرف على التراكيب البنائية للأقمشة السيلوزية وأفضلها والتعرف على المعالجات الأولية لهذه الأقمشة والتي تحقق أفضل أداء وظيفي .

#### ٣- دراسة جيهان عبد الحميد نوار ( ٢٠٠١ م )

" صباغة الأقمشة الكتانية بالصبغات الطبيعية للحصول على تأثيرات لونية مختلفة لتصميم ملابس السيدات "

#### هدفت الدراسة إلى :-

- أنتاج ملابس خارجية للسيدات صديقة للبيئة من حيث استخدام خامة نسجية عضوية صديقة للبيئة.

- عمل تجهيزات للخامة صديقة للبيئة للحصول على تأثيرات لونية مختلفة من الصبغات الطبيعية .

- عمل بعض التصميمات المقترحة للملابس الخارجية للسيدات .

#### توصلت الدراسة إلى :-

خواص ثبات الأقمشة الكتانية ١٠٠% والأقمشة الكتانية المخلوطة للضوء والغسيل والإحتكاك والعرق تختلف باختلاف طريقة الصباغة ونوع الصبغة ونوع المثبت وذلك بإستخدام الصبغات الطبيعية المتمثلة في الفوه والكرم والحنة والتي تم تثبيتها بإستخدام خمس مثبتات مختلفة .

#### تم الاستفادة من هذه الدراسة :-

في التعرف على خواص ألياف الكتان الطبيعية والكيميائية والتعرف على طرق صباغة الاقمشة الكتانية بإستخدام صبغات طبيعية لا تضر بصحة الإنسان وصديقة للبيئة .

#### ٤) دراسة إيريني سمير مسيحة داود ( ٢٠٠٦ م ) :-

إستخدام بعض المعالجات المتطورة صديقة البيئة لإكساب الأقمشة السيلوزية مقاومة نفاذية الأشعة فوق البنفسجية .

**هدفت الدراسة إلى :-**

التعرف على أسلوب المعالجة الكيميائية للأقمشة السليلوزية أثناء عملية التجهيز ومدى تأثير ذلك على الخواص الفيزيائية والكيميائية للأقمشة للوقوف على كفاءة المواد الكيميائية المستخدمة لإكساب الخامة مقاومة نفاذية الأشعة فوق البنفسجية .

**وتوصلت الدراسة إلى :-**

أولاً:- أفضل نسب تركيز لمواد التجهيز :-

١. حقق تركيز ٢٥.٠% لمادة ( B-CD ) أفضل النتائج لجميع الإختبارات المعملية
  ٢. حقق درجة حرارة ١٧٠ م° زمن ٣ دقائق أفضل النتائج لجميع الإختبارات المعملية
- ثانياً:- نتائج تأثير المعالجة الكيميائية على متغيرات البحث للأقمشة المنتجة :-
١. حقق القماش القطن ١٠٠% نمر ١/١٠ أفضل النتائج من حيث مقاومة نفاذية القماش للأشعة فوق البنفسجية بالنسبة للتراكيب النسجية المختلفة باختلاف عدد دورات الغسيل
  ٢. حقق التركيب النسجي سادة ١/١ أفضل النتائج من حيث مقاومة القماش لنفاذ الأشعة فوق البنفسجية لنمرة اللحامات القطنية ١٠٠% والكتانية ١٠٠% .

**تم الاستفادة من هذه الدراسة :-**

فى التعرف على أفضل التراكيب البنائية للأقمشة السليلوزية وطرق معالجتها بإستخدام مواد صديقة للبيئة .

**٥- دراسة رانيا محمد أحمد حمودة ( ٢٠٠٧ م ) :-**

" تحسين خواص الأقمشة السليلوزية المستخدمة فى الملابس الجاهزة والمنتجة ببعض التراكيب الهندسية المختلفة بالمعالجة بالترهيز اللوني ومقاومة التجعد بإستخدام مواد صديقة للبيئة " .

**هدفت الدراسة إلى :-**

إمكانية تحسين خواص الأقمشة السليلوزية المستخدمة فى الملابس الجاهزة والمعالجة بالترهيز اللوني من خلال مواد صديقة للبيئة لا تضر بصحة الإنسان .

**توصلت الدراسة إلى :-**

١. أنسب تركيب نسجي يمكن إستخدامه لتحقيق أفضل الخواص للأقمشة المنتجة تحت البحث هو التركيب النسجي مبرد ٣/٢ .
٢. أنسب نوع خامة لنسب خلط خيط اللحمة يمكن إستخدامه لتحقيق أفضل الخواص للأقمشة المنتجة تحت البحث هى خيط لحمة ١٠٠% قطن .

**تم الاستفادة من هذه الدراسة :-**

فى التعرف على عمليات تجهيز الأقمشة السليلوزية بإستخدام مواد صديقة للبيئة وأهم الألياف السليلوزية الطبيعية كالقطن والكتان وخواصهم الطبيعية والميكانيكية .

**٦- دراسة داليا فاروق سليمان السيد ( ٢٠١٠ م ) :-**

" تأثير إستخدام بعض التراكيب البنائية والصبغات الآمنة بيئياً على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس الأطفال " .

**هدفت الدراسة إلى :-**

إمكانية الوصول إلى أنسب ( التراكيب النسجية ، وعدد الحدفات فى وحدة القياس ، ونوع خامة خيوط اللحمة المستخدم ) ودراسة تأثير إستخدام الصبغات الآمنة بيئياً على جودة المنتج الملبسى ومدى ملائمتة لأدائه الوظيفى .

**وتوصلت الدراسة إلى :-**

أن القماش المنتج من خامة خيوط اللحمة صوف وبتراكيب نسجي هنيكوم ومنفذ بعدد حدفات ٧٠ هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية المقاسة للأقمشة المنتجة تحت البحث

**تم الاستفادة من هذه الدراسة :-**

فى التعرف على تأثير إستخدام بعض التراكيب البنائية والصبغات الآمنة بيئياً على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس الأطفال وأهم الألياف السليلوزية الطبيعية كالقطن والكتان ورايون الفسكوز وخواصهم الطبيعية والميكانيكية .

#### ٧- دراسة لمياء إبراهيم احمد عبد الفتاح ( ٢٠٠٤ م ) :-

" تأثير عمليات العناية على خواص بعض الأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية وإمكانية إستخدامها فى صناعة الملابس الجاهزة "

##### هدفت الدراسة إلى :-

- (١) التوصل إلى بعض الصبغات الطبيعية التى تصلح لعمليات الصباغة .
  - (٢) التوصل إلى أنسب نسبة تركيز للصبغة .
  - (٣) التوصل إلى أنسب درجة حرارة لعملية الصباغة .
  - (٤) التوصل إلى أنسب زمن للصبغة يعطى صباغة جيدة .
  - (٥) تحديد المثبتات التى تتناسب مع الصبغات الطبيعية لإعطاء صباغة جيدة .
  - (٦) دراسة تأثير نوع الخامة على الخواص الطبيعية والميكانيكية .
  - (٧) دراسة تأثير نوع الصبغة على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة ( تحت الدراسة )
  - (٨) دراسة تأثير نوع المثبت على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المصبوغة .
  - (٩) دراسة تأثير عمليات العناية على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية .
  - (١٠) تحديد أنسب نوع صبغة طبيعية من حيث خواص الثبات .
  - (١١) إستخدام الإحصاء التطبيقى لإيجاد العلاقات المختلفة بين متغيرات البحث
- صباغة بعض الأقمشة الطبيعية بالصبغات الطبيعية ودراسة تأثير طرق العناية عليها وأثر ذلك على خواص هذه الأقمشة وإمكانية إستخدامها فى مجال صناعة الملابس الجاهزة .

##### تم الإستفادة من هذه الدراسة فى :-

التعرف على كيفية العناية بالأقمشة المصبوغة وتأثير هذه العناية على الأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية .

#### ٨- دراسة لـ ( ٢٠١١ ) M . A Ramadan – W.Raslam - A.Hebeish - M.Abd -Elhady :-

" إستخدام الموجات فوق الصوتية وفوق أكسيد الهيدروجين كطريقة جديدة وسريعة لتبييض أسيات السليلوز " .

##### هدفت الدراسة إلى :-

يهدف البحث إلى إستخدام الموجات فوق الصوتية كوسيلة مساعدة وسريعة لتبييض ومعالجة ألياف أسيات السليلوز بواسطة فوق أكسيد الهيدروجين مع الحفاظ على الخواص الميكانيكية للألياف وتحسين صباغتها .

##### وتوصلت الدراسة إلى :-

المعالجة لتلك الألياف فى وجود الموجات فوق الصوتية أدت إلى تحسين واضح فى درجة بياض الألياف وإلى زيادة الشدة اللونية للأسيات وتحسين صباغتها بالصبغات المشتتة وأن المعالجة التقليدية تجعل سطح الألياف أكثر خشونة مقارنة بالتقنية الجديدة .

##### تم الإستفادة من هذه الدراسة فى :-

تحسين الخواص المظهرية لأقمشة أسيات السليلوز وكذلك تحسين صباغتها بالصبغات المشتتة .

#### ٩ – دراسة أسمهان إسماعيل محمد النجار ٢٠٠٦ :-

" تأثير بعض التراكييب والتصميم على خواص الأداء الوظيفى لملابس السهرة للسيدات "

##### هدفت الدراسة إلى :-

- (١) الوصول إلى أفضل خامة تؤدى الغرض الوظيفى لملابس السهرة .
- (٢) الوصول إلى أفضل تركيب نسجى يتناسب مع الخواص المميزة لمثل هذه النوعية من الملابس .
- (٣) الوصول إلى أفضل تصميم بعض الخواص الجمالية والوظيفية لملابس السهرة للسيدات
- (٤) إيجاد العلاقات المختلفة بين متغيرات الدراسة بإستخدام الإحصاء الوظيفى

##### وتوصلت الدراسة إلى :-

- (١) التركيب النسجى أثر على خواص (الوزن ، نفاذية الهواء ، قوة الشد للشداء واللحمة)

٢) الخامة المنفذة من حرير صناعي وتركيب نسجي أطلس هي أفضل الخامات وحصلت على أعلى التكرارات .

٣) الخامة أثرت على خاصية ( نفاذ الهواء ، قوة الشد والإستطالة في إتجاه اللحمية .

٤) زاوية الأنفراج اللحمية وخاصية الإنسدال للأقمشة .

٥) معرفة تأثير المتغيرات المستخدمة على خواص الأداء الوظيفي لملابس السهرة للسيدات

### تم الاستفادة من هذه الدراسة في :-

في التعرف على تأثير إستخدام بعض التراكيب البنائية والتصميم على الخواص الوظيفية لأقمشة السهرة للسيدات .

### التجارب العملية :-

### أولاً : مواصفات الأقمشة محل الدراسة :-

تم إنتاج الأقمشة تحت الدراسة بمصنع الدلتا للغزل والنسيج مصنع نسيج زفتي على ماكينة نسيج (بيكانول جاكارد ) عرض القماش ١٣٨ سم .

### العوامل الثابتة :-

- ١) نوع ونمرة خيط السداء المستخدم ١/٢٠ قطن مسرح ١٠٠ % .
- ٢) عدد خيوط السداء وعرض السداء بالمشط وكثافة خيط السداء في وحدة القياس
- ٣) عدد خيوط السداء : ٤٨٢٤ قتلة ، وعرض القماش ١٣٨ سم .
- ٤) زمن ودرجة حرارة المحلول المستخدم في عملية الغليان والتبييض عند ٩٥ °م في زمن ٣٠ دقيقة .
- ٥) التركيب النسجي ( كريب بطريقة الزحف مبرد ٢/٢ )

### العوامل المتغيرة :-

### ١) تركيز فوق أكسيد الهيدروجين ( $H_2O_2$ )

تم إستخدام ثلاث تركيزات من فوق أكسيد الهيدروجين (  $H_2O_2$  ) وهي كالتالي ١٠ ، ١٥ ، ٢٠ جم / لتر .

### ٢) كثافة خيط اللحمية

تم إستخدام ثلاث كثافات لخيط اللحمية وهي كالتالي ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٨ حدة / سم .

### ٣) نوع خامة خيط اللحمية

تم إستخدام ثلاث أنواع من خيط اللحمية وهي كالتالي قطن ١٠٠ % ، فسكوز ١٠٠ % ، مخلوط قطن/ فسكوز ( ٥٠ % : ٥٠ % ) .

### الإختبارات المعملية التي أجريت على الأقمشة المنتجة تحت البحث :-

بعد إنتاج العينات تم إجراء مجموعة من الإختبارات المعملية لدراسة تأثير تركيز فوق أكسيد الهيدروجين (  $H_2O_2$  ) على الخواص الأدائية للأقمشة السلبلوزية المحورة والمخلوطة وتم إجراء الإختبارات المعملية على الأقمشة المنتجة تحت البحث في معامل الفحص والجودة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وذلك في الجو القياسي نسبة الرطوبة ( ٦٥ ± ٢ % ) ودرجة حرارة ( ٢٠ ± ٢ °م ) وهذه الإختبارات هي :-

### ١ - إختبار قوة الشد القاطع للقماش في إتجاه اللحمية ( كجم ) :-

تم إجراء هذا الإختبار بإستخدام جهاز Fabric tensile strength ويعمل الجهاز بطريقة المعدل الثابت للسرعة طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية ( A.S.T. M ., D., 5035 – 95 (2003) ) (١٠)

### ٢ - إختبار نسبة الإستطالة القاطعة للقماش في إتجاه اللحمية ( % ) :-

تم إجراء هذا الإختبار على نفس جهاز قوة الشد وب نفس الطريقة وتحسب النسبة المئوية للإستطالة طبقاً لنفس المواصفة القياسية . (١١)

### ٣ - إختبار زمن إمتصاص الماء ( SEC ) ( ثانية ) ABSORBENCY TIME

جتم قياس معدل إمتصاص الماء في الأقمشة

حسب المواصفة القياسية المصرية رقم ( ٦٨٠ ) لسنة ٢٠٠٢م بإستخدام ساعة القاف . (١٢)

## ٤ - اختبار قياس درجة البياض ( % ) Whiteness Test

طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية ( AATCC Test Method )<sup>(١٣)</sup>

ويعطى الجهاز ثلاث قراءات لمتوسطات درجة البياض لكل عينة .

النتائج والمناقشة :-

وتم تحليل نتائج الدراسة إحصائياً عن طريق :-

١- حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من اختبار من الاختبارات السابقة تحت تأثير نوع خامة اللحم، والتركيب النسجي، عدد اللحامات.

٢- تحليل التباين الإحادي N - way ANOVA للمقارنة بين المتغيرات ( نوع خامة اللحم ، عدد اللحامات ) تم اختبار تحليل التباين عند احتمال إحصائي ٥% ( إذا كانت المعنوية أقل من أو تساوي ٠.٠٥ هذا يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل بمعنى وجود فروق معنوية بين المتوسطات أو بمعنى آخر معنوية الاختبار ووجود تأثير معنوي للعامل المراد دراسته علي الخواص، وإذا كانت قيمة المعنوية أكبر من ٠.٠٥ يعني قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل بمعنى عدم وجود فروق بين مستويات العوامل المراد دراستها.

٣- اختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين مستويات المتغيرات (نوع خامة اللحم، كثافة خيط اللحم ) لتحديد اتجاه الفروق بين المتوسطات ومعنوية هذه الفروق في كل من مستوياته.

٤- تقييم الجودة (معامل الجودة لكل خاصية من الخواص محل الدراسة) كما تم استخدام الـ Radar

Charts

أولاً: نتائج اختبار قوة الشد(كجم) والإستطالة(%) في اتجاه اللحم ل تركيز ١٠، ١٥، ٢٠ H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>جم/لتر

جدول (١) متوسطات القراءات لنتائج اختبار قوة الشد والإستطالة في اتجاه اللحم

م	عدد لحامات السم	نوع خامة اللحم	تركيز ١٠ جم/لتر		تركيز ١٥ جم/لتر		تركيز ٢٠ جم/لتر	
			ق	س	ق	س	ق	س
١	٢٨	قطن ١٠٠%	٦٨	٤	٤٢	٣	٢٧	٣.٧
٢	٢٨	فسكوز ١٠٠%	٧٠	٥	٤٧	٣.٥	٢٩	٣.٢
٣	٢٨	مخلوط (قطن/فسكوز)	٧٦	٣.٢	٥١	٣	٣٢	٣
٤	٢٤	قطن ١٠٠%	٦١	٢.٩	٥٤	٢.٢	٣٣	٤
٥	٢٤	فسكوز ١٠٠%	٦٤	٣.٢	٥٨	٢	٣١	٣.٨
٦	٢٤	مخلوط (قطن/فسكوز)	٦٧	٥.٤	٦٢	١.٨	٣٤	٣.٥
٧	٢٠	قطن ١٠٠%	٤٧	٥.٣	٤٥	٢.٤	٢٠	٥.٧
٨	٢٠	فسكوز ١٠٠%	٤٩	٥	٤٧	٢.١	٢٢	٥.٣
٩	٢٠	مخلوط (قطن/فسكوز)	٥٣	٥.٥	٥٠	١.٩	٢٥	٥



تأثير عوامل متغيرات الدراسة على قوة الشد (كجم) في اتجاه اللحمية عند تركيز ١٠ جم/لتر  
جدول (٢): تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير كثافة عدد اللحامات، نوع  
خامة خيط اللحمية على قوة الشد في اتجاه اللحمية عند تركيز ١٠ جم/لتر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
كثافة عدد اللحامات	1753.185	2	876.593	166.325	.000
خامة خيط اللحمية	329.852	2	164.926	31.293	.000
الخطأ	105.407	20	5.270		
المجموع	2188.444	24			

$$R^2 = 0.96$$

يتضح من نتائج الجدول (٢) أن:

١- معنوية تأثير كثافة اللحامات في وحدة القياس ونوع خامة خيط اللحمية على قوة الشد في اتجاه اللحمية حيث قيمة "ف" دالة إحصائياً عند مستوى ٠.٠٥ .

جدول (٣) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة عدد اللحامات ، نوع خامة خيط اللحمية على قوة الشد في اتجاه اللحمية عند تركيز ١٠ جم/لتر

المتغيرات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
كثافة عدد اللحامات	٢٨ حدة / سم	71.7778	6.07819
	٢٤ حدة / سم	65.5556	8.17177
	٢٠ حدة / سم	52.4444	9.02927
نوع خامة خيط اللحمية	قطن ١٠٠%	59.4444	10.85255
	فسكوز ١٠٠%	62.4444	10.19940
	مخلوط (قطن/فسكوز)	67.8889	11.88954

ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة عدد اللحامات قامت الدراسة بتطبيق اختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك على النحو التالي:

جدول (٤) : الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين كثافة عدد اللحامات على قوة الشد في اتجاه اللحمية عند تركيز ١٠ جم/لتر

٢٨ حدة / سم	٢٤ حدة / سم	٢٠ حدة / سم
٧١.٧٧ = م	٦٥.٥٥ = م	٥٢.٤٤ = م
٢٨ حدة / سم	٢٤ حدة / سم	٢٠ حدة / سم
	٦.٢٢ *	١٩.٣٣ *
		١٣.١١ *

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٤) أنه توجد فروقاً دالة بين كثافة عدد اللحامات على قوة الشد في اتجاه اللحمية عند تركيز ١٠ جم/لتر كما يلي:

١- كثافة عدد اللحامات (٢٨ حدة / سم) ، وكثافة عدد اللحامات (٢٤ حدة / سم ، ٢٠ حدة / سم) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوى ٠.٠٥ .

٢- كثافة عدد اللحامات (٢٤ حدة / سم) ، وعدد اللحامات (٢٠ حدة / سم) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوى ٠.٠٥ .

يمكن للدراسة ترتيب كثافة عدد اللحامات وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار Tukey كالتالي : ٢٨ حدة / سم ، ٢٤ حدة / سم ، ٢٠ حدة / سم .

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة خيط اللحمة قامت الدراسة بتطبيق إختبار **Tukey** للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (٥) الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار **Tukey** للمقارنات المتعددة بين نوع خامة خيط اللحمة علي قوة الشد في اتجاه اللحمة عند تركيز ١٠ جم/لتر

مخلوط (قطن/فسكوز) م = ٦٧.٨٨	فسكوز ١٠٠ % م = ٦٢.٤٤	قطن ١٠٠ % م = ٥٩.٤٤	
*٨.٤٤	*٣.٠٠		قطن ١٠٠ %
*٥.٤٤			فسكوز ١٠٠ %
			مخلوط (قطن /فسكوز)

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٥) أنه توجد فروقاً دالة بين نوع خامة خيط اللحمة علي قوة الشد في اتجاه اللحمة عند تركيز ١٠ جم/لتر كما يلي:

١- نوع خامة اللحمة ( قطن ١٠٠ %) ، ونوع خامة اللحمة ( فسكوز ١٠٠ % )، ومخلوط (قطن/ فسكوز) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

٢- نوع خامة اللحمة ( فسكوز ١٠٠ %) ، ونوع خامة اللحمة (مخلوط (قطن/ فسكوز) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

يمكن للدراسة ترتيب نوع خامة خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام إختبار **Tukey** كالتالي : مخلوط (قطن/ فسكوز) ، فسكوز ١٠٠ % ، قطن ١٠٠ %.

١. تأثير عوامل متغيرات الدراسة علي الاستطالة في اتجاه اللحمة عند تركيز ١٠ جم/لتر

جدول (٦): تحليل التباين الأحادي في **N** اتجاه (**N – Way ANOVA**) لتأثير كثافة عدد اللحمت ، نوع خامة خيط اللحمة علي الاستطالة في اتجاه اللحمة عند تركيز ١٠ جم/لتر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
كثافة عدد اللحمت	7.722	2	3.861	8.881	.002
خامة خيط اللحمة	.420	2	.210	.483	.624
الخطأ	8.696	20	.435		
المجموع	16.838	24			

$$R^2 = 0.66$$

يتضح من نتائج الجدول (٦) أن:

١- معنوية تأثير كثافة اللحمت في وحدة القياس علي الاستطالة في اتجاه اللحمة حيث قيمة "ف" دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

٢- عدم معنوية تأثير نوع خامة خيط اللحمة علي الاستطالة في اتجاه اللحمة حيث قيمة "ف" غير دالة إحصائياً .

جدول (٧) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة عدد اللحمت، نوع خامة خيط اللحمه علي الاستطالة في اتجاه اللحمه عند تركيز ١٠ جم/لتر

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
3	.76176	3.6444	٢٨ حدة / سم
2	.96177	4.0333	٢٤ حدة / سم
1	.90247	4.9222	٢٠ حدة / سم
1	1.03923	4.3333	قطن ١٠٠%
2	.93274	4.2333	فسكوز ١٠٠%
3	1.13248	4.0333	مخلوط (قطن/فسكوز)

ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة عدد اللحمت قامت الدارسة بتطبيق إختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (٨) : الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين كثافة عدد اللحمت علي الاستطالة في اتجاه اللحمه عند تركيز ١٠ جم/لتر

٢٠ حدة / سم م = ٤.٩٢	٢٤ حدة / سم م = ٤.٠٣	٢٨ حدة / سم م = ٣.٦٤
١.٢٧ *	٠.٣٨	
٠.٨٨ *		

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٨) أنه توجد فروقاً دالة بين كثافة عدد اللحمت علي الاستطالة في اتجاه اللحمه عند تركيز ١٠ جم/لتر كما يلي:

١- كثافة عدد اللحمت (٢٨ حدة / سم)، وكثافة عدد اللحمت (٢٠ حدة / سم) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

٢- كثافة عدد اللحمت (٢٤ حدة / سم)، وكثافة عدد اللحمت (٢٠ حدة / سم) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

يمكن للدارسة ترتيب كثافة عدد اللحمت وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام إختبار Tukey كالتالي : ٢٠ حدة / سم ، ٢٤ حدة / سم ، ٢٨ حدة / سم .

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة خيط اللحمه قامت الدارسة بتطبيق إختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (٩) الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين نوع خامة خيط اللحمه علي الاستطالة في اتجاه اللحمه عند تركيز ١٠ جم/لتر

قطن ١٠٠% م = ٤.٣٣	فسكوز ١٠٠% م = ٤.٢٣	مخلوط (قطن/فسكوز) م = ٤.٠٣
٠.٨٠	٠.٣٠	
	٠.٢٠	

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٩) أنه لا توجد فروقاً دالة بين نوع خامة خيط اللحمية علي الاستطالة في اتجاه اللحمية عند تركيز ١٠ جم/لتر كما يلي:  
يمكن للدراسة ترتيب نوع خامة خيط اللحمية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار Tukey كالتالي : قطن ١٠٠% ، فسكوز ١٠٠% ، مخلوط (قطن/ فسكوز) .

٢. تأثير عوامل متغيرات الدراسة علي قوة الشد (كجم) في اتجاه اللحمية عند تركيز ١٥ جم/لتر  
جدول (١٠): تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير كثافة عدد اللحمت ،  
نوع خامة خيط اللحمية علي قوة الشد في اتجاه اللحمية عند تركيز ١٥ جم/لتر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
كثافة عدد اللحمت	122.296	2	61.148	4.058	.033
خامة خيط اللحمية	200.074	2	100.037	6.638	.006
الخطأ	301.407	20	15.070		
المجموع	623.777	24			

$$R^2 = 0.71$$

يتضح من نتائج الجدول (١٠) أن:

١- معنوية تأثير كثافة عدد اللحمت في وحدة القياس ونوع خامة خيط اللحمية علي قوة الشد في اتجاه اللحمية حيث قيمة "ف" دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

جدول (١١) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة عدد اللحمت، نوع خامة خيط اللحمية علي قوة الشد في اتجاه اللحمية عند تركيز ١٥ جم/لتر

المتغيرات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
كثافة عدد اللحمت	٢٨ حدفه / سم	48.8889	2
	٢٤ حدفه / سم	50.5556	1
	٢٠ حدفه / سم	45.4444	3
نوع خامة خيط اللحمية	قطن ١٠٠%	45.0000	3
	فسكوز ١٠٠%	48.2222	2
	مخلوط (قطن/فسكوز)	51.6667	1

ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة عدد اللحمت قامت الدراسة بتطبيق اختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (١٢) : الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين كثافة عدد اللحمت علي قوة الشد في اتجاه اللحمية عند تركيز ١٥ جم/لتر

٢٨ حدفه / سم	٢٤ حدفه / سم	٢٠ حدفه / سم
م = ٤٨.٨٨	م = ٥٠.٥٥	م = ٤٥.٤٤
٢٨ حدفه / سم	١.٦٦	٣.٤٤
٢٤ حدفه / سم		*٥.١١
٢٠ حدفه / سم		

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٢) أنه توجد فروقاً دالة بين كثافة عدد لحامات علي قوة الشد في اتجاه اللحمة عند تركيز ١٥ جم/لتر كما يلي:

كثافة عدد اللحامات (٢٤ حدة /سم)، وكثافة عدد اللحامات (٢٠ حدة /سم) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوى ٠.٠٥ .

يمكن للدراسة ترتيب كثافة عدد اللحامات وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار Tukey كالتالي : ٢٤ حدة / سم ، ٢٨ حدة / سم ، ٢٠ حدة / سم .

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة خيط اللحمة قامت الدراسة بتطبيق اختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (١٣) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين نوع خامة خيط اللحمة علي قوة الشد في اتجاه اللحمة عند تركيز ١٥ جم/لتر

مخلوط (قطن /فسكوز) م = ٥١.٦٦	فسكوز ١٠٠ % م = ٤٨.٢٢	قطن ١٠٠ % م = ٤٥.٠٠	
*٦.٦٦	٣.٢٢		قطن ١٠٠ %
٣.٤٤			فسكوز ١٠٠ %
			مخلوط (قطن /فسكوز)

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٣) أنه توجد فروقاً دالة بين نوع خامة خيط اللحمة علي قوة الشد في اتجاه اللحمة عند تركيز ١٥ جم/لتر كما يلي:

١- نوع خامة اللحمة ( قطن ١٠٠ % ) ، ونوع خامة اللحمة (مخلوط (قطن/ فسكوز) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوى ٠.٠٥ .

يمكن للدراسة ترتيب نوع خامة خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار Tukey كالتالي: مخلوط(قطن/ فسكوز) ، فسكوز ١٠٠ % ، قطن ١٠٠ %.

### ٣. تأثير عوامل متغيرات الدراسة علي الاستطالة في اتجاه اللحمة عند تركيز ١٥ جم/لتر

جدول (١٤): تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير كثافة عدد اللحامات، نوع خامة خيط اللحمة علي الاستطالة في اتجاه اللحمة عند تركيز ١٥ جم/لتر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
كثافة عدد اللحامات	4.542	2	2.271	42.495	.000
خامة خيط اللحمة	.829	2	.414	7.755	.003
الخطأ	1.069	20	.053		
المجموع	13.901	24			

$$R^2 = 0.90$$

يتضح من نتائج الجدول (١٤) أن:

١- معنوية تأثير كثافة عدد اللحامات في وحدة القياس ونوع خامة خيط اللحمة علي الاستطالة في اتجاه اللحمة حيث قيمة "ف" دالة إحصائياً عند مستوى ٠.٠٥ .

جدول (١٥) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة عدد اللحمت ، نوع خامة خيط اللحمة علي الاستطالة في اتجاه اللحمة عند تركيز ١٥ جم/لتر

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
1	.67454	3.1667	٢٨ حدفة / سم
3	.41866	2.2556	٢٤ حدفة / سم
2	.37118	2.3444	٢٠ حدفة / سم
1	.62004	2.7778	قطن ١٠٠%
2	.71589	2.6333	فسكوز ١٠٠%
3	.57903	2.3556	مخلوط (قطن/فسكوز)

ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة عدد اللحمت قامت الدارسة بتطبيق إختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (١٦) : الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين كثافة عدد اللحمت علي الاستطالة في اتجاه اللحمة عند تركيز ١٥ جم/لتر

٢٨ حدفة / سم م = ٣.١٦	٢٤ حدفة / سم م = ٢.٢٥	٢٠ حدفة / سم م = ٢.٣٤
٢٨ حدفة / سم	*٠.٩١	*٠.٨٢
٢٤ حدفة / سم		*٠.٠٨
٢٠ حدفة / سم		

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٦) أنه توجد فروقاً دالة بين كثافة عدد اللحمت علي الاستطالة في اتجاه اللحمة عند تركيز ١٥ جم/لتر كما يلي:

١- كثافة عدد اللحمت (٢٨ حدفة / سم) ، وعدد اللحمت (٢٤ حدفة / سم ، ٢٠ حدفة / سم) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

٢- كثافة عدد اللحمت (٢٤ حدفة / سم) ، وكثافة عدد اللحمت (٢٠ حدفة / سم) حيث الفروق بين المتوسطات غير دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

يمكن للدارسة ترتيب كثافة عدد اللحمت وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام إختبار Tukey كالتالي: ٢٨ حدفة / سم ، ٢٠ حدفة / سم ، ٢٤ حدفة / سم .

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة خيط اللحمة قامت الدارسة بتطبيق إختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (١٧) الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين نوع خامة خيط اللحمة علي الاستطالة في اتجاه اللحمة عند تركيز ١٥ جم/لتر

قطن ١٠٠% م = ٢.٧٧	فسكوز ١٠٠% م = ٢.٦٣	مخلوط (قطن /فسكوز) م = ٢.٣٥
قطن ١٠٠%	٠.١٤	٠.٤٢
فسكوز ١٠٠%		٠.٢٧
مخلوط (قطن /فسكوز)		

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٧) أنه لا توجد فروقاً دالة بين نوع خامة خيط اللحمية علي الاستطالة في اتجاه اللحمية عند تركيز ١٥ جم/لتر كما يلي:  
يمكن للدراسة ترتيب نوع خامة خيط اللحمية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار Tukey كالتالي: قطن ١٠٠% ، فسكوز ١٠٠% ، مخلوط (قطن/فسكوز).

٤. تأثير عوامل متغيرات الدراسة علي قوة الشد (كجم) في اتجاه اللحمية عند تركيز ٢٠ جم/لتر  
جدول (١٨): تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير كثافة عدد اللحمت ،  
نوع خامة خيط اللحمية علي قوة الشد في اتجاه اللحمية عند تركيز ٢٠ جم/لتر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
كثافة عدد اللحمت	230.296	2	115.148	15.460	.000
خامة خيط اللحمية	62.741	2	31.370	4.212	.030
الخطأ	148.963	20	7.448		
المجموع	442	24			

$$R^2 = 0.84$$

يتضح من نتائج الجدول (١٨) أن:

١- معنوية تأثير كثافة عدد اللحمت في وحدة القياس ونوع خامة خيط اللحمية علي قوة الشد في اتجاه اللحمية حيث قيمة "ف" دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥.

جدول (١٩) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة عدد اللحمت، نوع خامة خيط اللحمية علي قوة الشد في اتجاه اللحمية عند تركيز ٢٠ جم/لتر

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
1	5.13431	28.1111	٢٨ حدفة / سم
2	6.66041	25.8889	٢٤ حدفة / سم
3	4.67559	21.1111	٢٠ حدفة / سم
3	6.30476	23.0000	قطن ١٠٠%
2	6.00231	25.4444	فسكوز ١٠٠%
1	6.14410	26.6667	مخلوط (قطن/فسكوز)

ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة عدد اللحمت قامت الدراسة بتطبيق اختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (٢٠) : الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين كثافة عدد اللحمت علي قوة الشد في اتجاه اللحمية عند تركيز ٢٠ جم/لتر

٢٨ حدفة / سم م = ٢٨.١١	٢٤ حدفة / سم م = ٢٥.٨٨	٢٠ حدفة / سم م = ٢١.١١	
	٢.٢٢	*٧.٠٠	٢٨ حدفة / سم
		*٤.٧٧	٢٤ حدفة / سم
			٢٠ حدفة / سم

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٢٠) أنه توجد فروقاً دالة بين كثافة عدد اللحمت علي قوة الشد في اتجاه اللحمه عند تركيز ٢٠ جم/لتر كما يلي:

٣- كثافة عدد اللحمت (٢٨ حدة /سم ) ، وعدد اللحمت (٢٠ حدة /سم) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

٤- كثافة عدد اللحمت (٢٤ حدة /سم) ، وكثافة عدد اللحمت (٢٠ حدة /سم) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

يمكن للدارسة ترتيب كثافة عدد اللحمت وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام إختبار **Tukey** كالتالي: ٢٨ حدة /سم ، ٢٤ حدة /سم ، ٢٠ حدة /سم .

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامه خيط اللحمه قامت الدارسة بتطبيق إختبار **Tukey** للمقارنات المتعدده وذلك علي النحو التالي:

جدول (٢١) الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار **Tukey** للمقارنات المتعدده بين نوع خامه خيط اللحمه علي قوة الشد في اتجاه اللحمه عند تركيز ٢٠ جم/لتر

قطن ١٠٠ % م = ٢٣.٠٠	فسكوز ١٠٠ % م = ٢٥.٤٤	(قطن /فسكوز) م = ٢٦.٦٦
قطن ١٠٠ %	٢.٤٤	*٣.٦٦
فسكوز ١٠٠ %		١.٢٢
مخلوط (قطن /فسكوز)		

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٢١) أنه توجد فروقاً دالة بين نوع خامه خيط اللحمه علي قوة الشد في اتجاه اللحمه عند تركيز ٢٠ % كما يلي:

١- نوع خامه اللحمه ( قطن ١٠٠ % ) ، ونوع خامه اللحمه (مخلوط (قطن / فسكوز) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

يمكن للدارسة ترتيب نوع خامه خيط اللحمه وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام إختبار **Tukey** كالتالي: مخلوط (قطن / فسكوز) ، فسكوز ١٠٠ % ، قطن ١٠٠ %.

##### ٥. تأثير عوامل متغيرات الدارسة علي الاستطالة عند تركيز ٢٠ جم/لتر

جدول (٢٢): تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير كثافة عدد اللحمت، نوع خامه خيط اللحمه علي الاستطالة في اتجاه اللحمه عند تركيز ٢٠ جم/لتر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
كثافة عدد اللحمت	.339	2	.169	.210	.813
خامه خيط اللحمه	1.621	2	.810	1.004	.384
الخطأ	16.136	20	.807		
المجموع	18.096	24			

$$R^2 = 0.43$$

يتضح من نتائج الجدول (٢٢) أن:

١- عدم معنوية تأثير كثافة عدد اللحمت في وحدة القياس ونوع خامه خيط اللحمه علي الاستطالة في اتجاه اللحمه حيث قيمة "ف" غير دالة إحصائياً



جدول (٢٣) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة عدد اللحمت، نوع خامة خيط اللحمية علي الاستطالة في اتجاه اللحمية عند تركيز ٢٠ جم/لتر

المتغيرات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
كثافة عدد اللحمت	٢٨ حدة / سم	3.8222	1.14431
	٢٤ حدة / سم	3.6333	.52440
	٢٠ حدة / سم	3.5556	1.38394
نوع خامة خيط اللحمية	قطن ١٠٠%	3.9667	1.08397
	فسكوز ١٠٠%	3.6778	1.00968
	مخلوط (قطن/فسكوز)	3.3667	1.07005

ولتحديد اتجاه الفروق بين عدد اللحمت قامت الباحثة بتطبيق اختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (٢٤) : الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين كثافة عدد اللحمت علي الاستطالة في اتجاه اللحمية عند تركيز ٢٠%

٢٨ سم م = ٣.٨٢	٢٤ سم م = ٣.٦٣	٢٠ سم م = ٣.٥٥
٢٨ حدة/سم	٠.١٨	٠.٢٦
٢٤ حدة/سم		٠.٠٧
٢٠ حدة/سم		

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول السابق أنه لا توجد هناك فروقا دالة بين عدد لحمت علي الاستطالة في اتجاه اللحمية عند تركيز ٢٠%

يمكن للباحثة ترتيب عدد اللحمت وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار Tukey كالتالي: ٢٨ حدة/سم، ٢٤ حدة/سم، ٢٠ حدة/سم. ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة خيط اللحمية قامت الباحثة بتطبيق اختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (٢٥) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين نوع خامة خيط اللحمية علي الاستطالة في اتجاه اللحمية عند تركيز ٢٠%

قطن ١٠٠% م = ٣.٩٦	فسكوز ١٠٠% م = ٣.٦٧	مخلوط (قطن/فسكوز) م = ٣.٣٦
قطن ١٠٠%	٠.٢٨	٠.٦٠
فسكوز ١٠٠%		٠.٣١
مخلوط (قطن /فسكوز)		

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول السابق أنه لا توجد هناك فروقا دالة بين نوع خامة خيط اللحمية علي قوة الشد في اتجاه اللحمية عند تركيز ٢٠%

يمكن للباحثة ترتيب نوع خامة خيط اللحمية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار Tukey كالتالي: قطن ١٠٠% ، فسكوز ١٠٠% ، مخلوط (قطن/فسكوز) .

رابعاً: نتائج اختبارات نتائج اختبارات درجة البياض ( % ) ل تركيز ١٠ ، ١٥ ، ٢٠  
H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> جم / لتر

جدول (٢٦) متوسطات القراءات للاختبارات الطبيعية والميكانيكية

م	عدد لحمت السم	نوع خامه خيط اللحمه	تركيز درجة البياض		
			١٠ جم/لتر	١٥ جم/لتر	٢٠ جم/لتر
١	٢٨	١/٢٨ مسرح قطن ١٠٠%	٧٦	٧٩	٧٧
٢	٢٨	١/٣٠ فسكوز ١٠٠%	٨١	٨٤	٨٤
٣	٢٨	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٨٠	٨٢	٨١
١٠	٢٤	١/٢٨ مسرح قطن ١٠٠%	٧٦	٨١	٨١
١١	٢٤	١/٣٠ فسكوز ١٠٠%	٨١	٨٣	٨٣
١٢	٢٤	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٨٠	٨٢	٨٢
١٩	٢٠	١/٢٨ مسرح قطن ١٠٠%	٧٦	٨٤	٨٢
٢٠	٢٠	١/٣٠ فسكوز ١٠٠%	٨٠	٨٣	٨٤
٢١	٢٠	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٨١	٨٢	٨٢

٦. تأثير عوامل متغيرات الدراسة على درجة البياض (%) عند تركيز ١٠ جم/لتر  
جدول (٢٧): تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير كثافة عدد اللحمت ،  
نوع خامه خيط اللحمه علي درجة البياض (%) عند تركيز ١٠ جم/لتر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
كثافة عدد اللحمت	222	2	111	161	852
خامه خيط اللحمه	74.000	2	37.000	53.710	0.000
الخطأ	13.778	20	689		
المجموع	88	24			

$$R^2 = 0.84$$

يتضح من نتائج الجدول (٢٧) أن:

١- عدم معنوية تأثير كثافة عدد اللحمت في وحدة القياس علي درجة البياض (%) حيث قيمة "ف" غير دالة إحصائياً

٢- معنوية تأثير نوع خامه خيط اللحمه علي درجة البياض (%) حيث قيمة "ف" دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

جدول (٢٨) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة عدد اللحمت ، نوع خامه خيط اللحمه علي درجة البياض (%) عند تركيز ١٠ جم/لتر

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
1	1.98606	79.2222	٢٨ السم
2	1.90029	79.1111	٢٤ السم
3	1.87083	79.0000	٢٠ السم
3	.97183	76.7778	قطن ١٠٠%
1	.52705	80.4444	فسكوز ١٠٠%
2	.78174	80.1111	مخلوط (قطن/فسكوز)

ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة عدد اللحمت قامت الباحثة بتطبيق إختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (٢٩) : الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين كثافة عدد اللحمت علي درجة البياض (%) عند تركيز ١٠ جم/لتر

٢٨ حدفه / سم م = ٧٩.٢٢	٢٤ حدفه / سم م = ٧٩.١١	٢٠ حدفه / سم م = ٧٩.٠٠
٢٨ حدفه / سم	٠.١١	٠.٢٢
٢٤ حدفه / سم		٠.١١
٢٠ حدفه / سم		

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٢٩) أنه لا توجد فروقاً دالة بين كثافة عدد اللحمت علي درجة البياض (%) عند تركيز ١٠ جم/لتر

يمكن للدارسة ترتيب كثافة عدد اللحمت وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام إختبار Tukey كالتالي : ٢٨ حدفه / سم ، ٢٤ حدفه / سم ، ٢٠ حدفه / سم .

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامه خيط اللحمة قامت الدارسة بتطبيق إختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (٣٠) : الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين نوع خامه خيط اللحمة علي درجة البياض (%) عند تركيز ١٠ جم/لتر

قطن ١٠٠ % م = ٧٦.٧٧	فسكوز ١٠٠ % م = ٨٠.٤٤	مخلوط (قطن / فسكوز) م = ٨٠.١١
قطن ١٠٠ %	*٣.٦٦	*٣.٣٣
فسكوز ١٠٠ %		٠.٣٣
مخلوط (قطن / فسكوز)		

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٣٠) أنه توجد فروقاً دالة بين نوع خامه خيط اللحمة علي درجة البياض (%) عند تركيز ١٠ جم/لتر كما يلي :

نوع خامه اللحمة ( قطن ١٠٠ % ) ، ونوع خامه اللحمة ( فسكوز ١٠٠ % ) ، ومخلوط (قطن / فسكوز) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

يمكن للدارسة ترتيب نوع خامه خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام إختبار Tukey كالتالي : فسكوز ١٠٠ % ، مخلوط (قطن / فسكوز) ، قطن ١٠٠ % .

٧. تأثير عوامل متغيرات الدارسة علي درجة البياض (%) عند تركيز ١٥ جم/لتر

جدول (٣١) : تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير كثافة عدد اللحمت، نوع خامه خيط اللحمة علي درجة البياض (%) عند تركيز ١٥ جم/لتر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
كثافة عدد اللحمت	8.222	2	4.111	3.246	.060
خامه خيط اللحمة	9.556	2	4.778	3.772	.041
الخطأ	25.333	20	1.267		
المجموع	43.111	24			

$$R^2 = 0.43$$

يتضح من نتائج الجدول (٣١) أن:

- ١- عدم معنوية تأثير كثافة عدد اللحامات في وحدة القياس علي درجة البياض (%) حيث قيمة "ف" غير دالة إحصائياً
- ٢- معنوية تأثير نوع خامة خيط اللحمة علي درجة البياض (%) حيث قيمة "ف" دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥.

جدول (٣٢) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة عدد اللحامات ، نوع خامة خيط اللحمة علي درجة البياض (%) عند تركيز ١٥ جم/لتر

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات	
2	1.56347	81.7778	٢٨ حدة / سم	كثافة عدد اللحامات
3	1.00000	81.6667	٢٤ حدة / سم	
1	1.05409	82.8889	٢٠ حدة / سم	
3	1.81046	81.4444	قطن ١٠٠%	نوع خامة خيط اللحمة
1	.60093	82.8889	فسكوز ١٠٠%	
2	.86603	82.0000	مخلوط (قطن/فسكوز)	

ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة عدد اللحامات قامت الدراسة بتطبيق اختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (٣٣) : الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين كثافة عدد اللحامات علي درجة البياض (%) عند تركيز ١٥ جم/لتر

٢٠ حدة / سم م = ٨٢.٨٨	٢٤ حدة / سم م = ٨١.٦٦	٢٨ حدة / سم م = ٨١.٧٧	
*١.١١	٠.١١		٢٨ حدة / سم
*١.٢٢			٢٤ حدة / سم
			٢٠ حدة / سم

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٣٣) أنه توجد فروقاً دالة بين كثافة عدد اللحامات علي درجة البياض (%) عند تركيز ١٥ جم/لتر كما يلي:

- ١- كثافة عدد اللحامات (٢٨ حدة / سم)، وكثافة عدد اللحامات (٢٠ حدة / سم) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥.
- ٢- كثافة عدد اللحامات (٢٤ حدة / سم)، وكثافة عدد اللحامات (٢٠ حدة / سم) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥.

يمكن للدراسة ترتيب كثافة عدد اللحامات وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار Tukey كالتالي: ٢٠ حدة / سم ، ٢٨ حدة / سم ، ٢٤ حدة / سم .

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة خيط اللحمه قامت الدارسة بتطبيق إختبار **Tukey** للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي :

جدول (٣٤) الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار **Tukey** للمقارنات المتعددة بين نوع خامة خيط اللحمه علي درجة البياض (%) عند تركيز ١٥ جم/لتر

مخلوط (قطن/فسكوز) م = ٨٢.٠٠	فسكوز ١٠٠% م = ٨٢.٨٨	قطن ١٠٠% م = ٨١.٤٤	
*.٥٥	*١.٤٤		قطن ١٠٠%
٠.٨٨			فسكوز ١٠٠%
			مخلوط (قطن/فسكوز)

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٣٤) أنه توجد فروقاً دالة بين نوع خامة خيط اللحمه علي درجة البياض (%) عند تركيز ١٥ جم/لتر كما يلي:

١- نوع خامة اللحمه ( قطن ١٠٠ % ) ، ونوع خامة اللحمه ( فسكوز ١٠٠ % ) ، ومخلوط (قطن/فسكوز) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

يمكن للدارسة ترتيب نوع خامة خيط اللحمه وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام إختبار **Tukey** كالتالي : فسكوز ١٠٠ % ، مخلوط (قطن/فسكوز) ، قطن ١٠٠ % .

٨. تأثير عوامل متغيرات الدارسة علي درجة البياض (%) عند تركيز ٢٠ جم/لتر

جدول (٣٥) : تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير كثافة عدد اللحمت ، نوع خامة خيط اللحمه علي درجة البياض (%) عند تركيز ٢٠ جم/لتر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
كثافة عدد اللحمت	11.185	2	5.593	3.719	.042
خامة خيط اللحمه	30.296	2	15.148	10.074	.001
الخطأ	30.074	20	1.504		
المجموع	71.555	24			

$$R^2 = 0.94$$

يتضح من نتائج الجدول (٣٥) أن:

١- معنوية تأثير كثافة عدد اللحمت في وحدة القياس ونوع خامة خيط اللحمه علي درجة البياض (%) حيث قيمة "ف" دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

جدول (٣٦) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة عدد اللحمت ، نوع خامة خيط اللحمه علي درجة البياض (%) عند تركيز ٢٠ جم/لتر

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
3	2.29129	81.3333	كثافة اللحمت
2	1.16667	81.8889	عدد اللحمت
1	1.05409	82.8889	2٨ حدفه / سم
3	2.08833	80.8889	2٤ حدفه / سم
1	.72648	83.4444	2٠ حدفه / سم
2	.66667	81.7778	قطن ١٠٠%
			فسكوز ١٠٠%
			مخلوط (قطن/فسكوز)

ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة عدد اللحمت قامت الدراسة بتطبيق إختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (٣٧) : الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين كثافة عدد اللحمت علي درجة البياض (%) عند تركيز ٢٠ جم/لتر

٢٠ حدفة / سم م = ٨٢.٨٨	٢٤ حدفة / سم م = ٨١.٨٨	٢٨ حدفة / سم م = ٨١.٣٣	
*١.٥٥	٠.٥٥		٢٨ حدفة / سم
*١.٠٠			٢٤ حدفة / سم
			٢٠ حدفة / سم

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٣٧) أنه توجد فروقاً دالة بين كثافة عدد اللحمت علي درجة البياض (%) عند تركيز ٢٠ جم/لتر كما يلي:

- ١ - كثافة عدد اللحمت (٢٨ حدفة / سم) ، وكثافة عدد اللحمت (٢٠ حدفة / سم) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .
- ٢ - كثافة عدد اللحمت (٢٤ حدفة / سم) ، وكثافة عدد اللحمت (٢٠ حدفة / سم) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

يمكن للدراسة ترتيب كثافة عدد اللحمت وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام إختبار Tukey كالتالي : ٢٠ حدفة / سم ، ٢٤ حدفة / سم ، ٢٨ حدفة / سم .

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة خيط اللحمة قامت الداسة بتطبيق إختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي :

جدول (٣٨) الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين نوع خامة خيط اللحمة علي درجة البياض (%) عند تركيز ٢٠ جم/لتر

مخلوط (قطن/فسكوز) م = ٨١.٧٧	فسكوز ١٠٠ % م = ٨٣.٤٤	قطن ١٠٠ % م = ٨٠.٨٨	
٠.٨٨	*٢.٥٥		قطن ١٠٠ %
*١.٦٦			فسكوز ١٠٠ %
			مخلوط (قطن /فسكوز)

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٣٨) أنه توجد فروقاً دالة بين نوع خامة خيط اللحمة علي درجة البياض (%) عند تركيز ٢٠ جم/لتر كما يلي:

- ١ - نوع خامة اللحمة (قطن ١٠٠ %) ، ونوع خامة اللحمة (فسكوز ١٠٠ %) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .
- ٢ - نوع خامة اللحمة (فسكوز ١٠٠ %) ، ونوع خامة اللحمة (مخلوط (قطن/ فسكوز) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

يمكن للدراسة ترتيب نوع خامة خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام إختبار Tukey كالتالي : فسكوز ١٠٠ % ، مخلوط (قطن/ فسكوز) ، قطن ١٠٠ % .

خامساً: نتائج أختبارات نتائج أختبارات زمن الإمتصاص (%) تركيز ١٠ ، ١٥ ، ٢٠ H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> جم/ لتر  
جدول (٣٩) متوسطات القراءات للاختبارات الطبيعية والميكانيكية

م	عدد لحامات السم	نوع خامة خيط اللحمة	تركيز زمن الامتصاص		
			١٠ جم/لتر	١٥ جم/لتر	٢٠ جم/لتر
١	٢٨	قطن ١٠٠%	٣	٢	٢
٢	٢٨	فسكوز ١٠٠	٣	٢	٣
٣	٢٨	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٣	٣	٢
٤	٢٤	قطن ١٠٠%	٢	٢	٢
٥	٢٤	فسكوز ١٠٠%	٣	٣	٢
٦	٢٤	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٢	٢	٣
٧	٢٠	قطن ١٠٠%	٢	٢	٢
٨	٢٠	فسكوز ١٠٠%	٢	٣	٢
٩	٢٠	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٣	٣	٢

١٠- تأثير عوامل متغيرات الدراسة على زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ١٠ جم/لتر

جدول (٤٠): تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير كثافة عدد اللحامات ،  
نوع خامة خيط اللحمة علي زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ١٠ جم/لتر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
كثافة عدد اللحامات	9.63	2	4.81	1.130	0.343
خامة خيط اللحمة	5.19	2	2.59	0.609	0.554
الخطأ	8.519	20	0.426		
المجموع	10.001	24			

$$R^2 = 0.19$$

يتضح من نتائج الجدول (٤٠) أن:

١- عدم معنوية تأثير كثافة عدد اللحامات في وحدة القياس ونوع خامة خيط اللحمة علي زمن الامتصاص (الثانية) حيث قيمة "ف" غير دالة إحصائياً

جدول (٤١): المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة عدد اللحامات ، نوع خامة خيط اللحمة علي زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ١٠ جم/لتر

المتغيرات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
كثافة عدد اللحامات	٢٨ حدة / سم	2.6667	2
	٢٤ حدة / سم	2.3333	1
	٢٠ حدة / سم	2.7778	3
نوع خامة خيط اللحمة	قطن ١٠٠%	2.4444	1
	فسكوز ١٠٠%	2.5556	2
	مخلوط (قطن/فسكوز)	2.7778	3

ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة عدد اللحمت قامت الدراسة بتطبيق اختبار **Tukey** للمقارنات المتعددة وذلك على النحو التالي :

جدول (٤٢) : الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار **Tukey** للمقارنات المتعددة بين كثافة عدد اللحمت على زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ١٠ جم/لتر

٢٨ حدفة / سم م = ٢.٦٦	٢٤ حدفة / سم م = ٢.٣٣	٢٠ حدفة / سم م = ٢.٧٧
٢٨ حدفة / سم	٠.٣٣	٠.١١
٢٤ حدفة / سم		٠.٤٤
٢٠ حدفة / سم		

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٤٢) أنه لا توجد فروقاً دالة بين كثافة عدد اللحمت على زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ١٠ جم/لتر

يمكن للدراسة ترتيب كثافة عدد اللحمت وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار **Tukey** كالتالي : ٢٤ حدفة / سم ، ٢٨ حدفة / سم ، ٢٠ حدفة / سم .

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة خيط اللحمة قامت الدراسة بتطبيق اختبار **Tukey** للمقارنات المتعددة وذلك على النحو التالي:

جدول (٤٣) : الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار **Tukey** للمقارنات المتعددة بين نوع خامة خيط اللحمة على زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ١٠ جم/لتر

قطن ١٠٠ % م = ٢.٤٤	فسكوز ١٠٠ % م = ٢.٥٥	مخلوط (قطن / فسكوز) م = ٢.٧٧
قطن ١٠٠ %	* ٠.١١	* ٠.٣٣
فسكوز ١٠٠ %		٠.٢٢
مخلوط قطن / فسكوز		

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٤٣) أنه توجد فروقاً دالة بين نوع خامة خيط اللحمة على زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ١٠ جم/لتر كما يلي .

نوع خامة اللحمة (قطن ١٠٠ %) ، ونوع خامة اللحمة ( فسكوز ١٠٠ % ) ، ومخلوط (قطن / فسكوز) حيث الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ .

يمكن للدراسة ترتيب نوع خامة خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار **Tukey** كالتالي : قطن ١٠٠ % ، فسكوز ١٠٠ % ، مخلوط (قطن / فسكوز) .

٩. تأثير عوامل متغيرات الدراسة على زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ١٥ جم/لتر

جدول (٤٤) : تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير كثافة عدد اللحمت، نوع خامة خيط اللحمة على زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ١٥ جم/لتر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
كثافة عدد اللحمت	.074	2	.037	.143	.868
خامة خيط اللحمة	.074	2	.037	.143	.868
الخطأ	5.185	20	.259		
المجموع	5.333	24			

$$R^2 = 0.17$$



يتضح من نتائج الجدول (٤٤) أن:

١- عدم معنوية تأثير كثافة عدد اللحامات في وحدة القياس ونوع خامة خيط اللحمة علي زمن الامتصاص (الثانية) حيث قيمة "ف" غير دالة إحصائياً

جدول (٤٥) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة عدد اللحامات، نوع خامة خيط اللحمة علي زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ١٥ جم/لتر

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
1	.50000	2.3333	٢٨ حذفة / سم
3	.52705	2.4444	٢٤ حذفة / سم
1	.50000	2.3333	٢٠ حذفة / سم
1	.50000	2.3333	قطن ١٠٠%
3	.52705	2.4444	فسكوز ١٠٠%
1	.50000	2.3333	مخلوط (قطن/فسكوز)

ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة عدد اللحامات قامت الدراسة بتطبيق اختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (٤٦) : الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين كثافة عدد اللحامات علي زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ١٥ جم/لتر

٢٠ حذفة / سم م = ٢.٣٣	٢٤ حذفة / سم م = ٢.٤٤	٢٨ حذفة / سم م = ٢.٣٣	
٠.٠٠	٠.١١		٢٨ حذفة / سم
٠.١١			٢٤ حذفة / سم
			٢٠ حذفة / سم

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٤٦) أنه لا توجد فروقاً دالة بين كثافة عدد اللحامات علي زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ١٥ جم/لتر

يمكن للدراسة ترتيب كثافة عدد اللحامات وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار Tukey كالتالي : ٢٨ حذفة / سم ، ٢٠ حذفة / سم ، ٢٤ حذفة / سم .  
ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة خيط اللحمة قامت الدراسة بتطبيق اختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (٤٧) : الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين نوع خامة خيط اللحمة علي زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ١٥ جم/لتر

مخلوط (قطن /فسكوز) م = ٢.٣٣	فسكوز ١٠٠% م = ٢.٤٤	قطن ١٠٠% م = ٢.٣٣	
٠.٠٠	٠.١١		قطن ١٠٠%
٠.١١			فسكوز ١٠٠%
			مخلوط (قطن /فسكوز)

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٤٧) أنه لا توجد فروقاً دالة بين نوع خامة خيط اللحمة علي زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ١٥ جم/لتر  
يمكن للدراسة ترتيب نوع خامة خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار Tukey كالتالي : قطن ١٠٠% ، مخلوط(قطن/فسكوز) ، فسكوز ١٠٠% .

١٠. تأثير عوامل متغيرات الدراسة علي زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ٢٠ جم/لتر  
جدول (٤٨): تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير كثافة عدد اللحامات ،  
نوع خامه خيط اللحمة علي زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ٢٠ جم/لتر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
كثافة عدد اللحامات	.000	2	.000	.000	1.000
خامة خيط اللحمة	.222	2	.111	1.000	.386
الخطأ	2.222	20	.111		
المجموع	2.667	26			

$$R^2 = 0.16$$

يتضح من نتائج الجدول (٤٨) أن:

١- عدم معنوية تأثير كثافة عدد اللحامات في وحدة القياس ونوع خامه خيط اللحمة علي زمن الامتصاص (الثانية) حيث قيمة "ف" غير دالة إحصائياً .

جدول (٤٩) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة عدد اللحامات ، نوع خامه خيط اللحمة علي زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ٢٠ جم/لتر

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
1	.33333	2.1111	٢٨ حدفه / سم
1	.33333	2.1111	٢٤ حدفه / سم
1	.33333	2.1111	٢٠ حدفه / سم
1	.00000	2.0000	قطن ١٠٠%
3	.44096	2.2222	فسكوز ١٠٠%
2	.33333	2.1111	مخلوط (قطن/فسكوز)

ولتحديد اتجاه الفروق بين كثافة عدد اللحامات قامت الدارسة بتطبيق إختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (٥٠) : الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين كثافة عدد اللحامات علي زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ٢٠ جم/لتر

٢٠ حدفه / سم م = ٢.١١	٢٤ حدفه / سم م = ٢.١١	٢٨ حدفه / سم م = ٢.١١
٠.٠٠	٠.٠٠	
٠.٠٠		

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٥٠) أنه توجد فروقاً دالة بين كثافة عدد اللحامات علي زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ٢٠ جم/لتر .

يمكن للدارسة ترتيب كثافة عدد اللحامات وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام إختبار Tukey كالتالي : ٢٨ حدفه / سم ، ٢٤ حدفه / سم ، ٢٠ حدفه / سم .  
( وهي متساوية الترتيب في جميع كثافة عدد اللحامات ) .

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامه خيط اللحمة قامت الدارسة بتطبيق إختبار Tukey للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي:

جدول (٥١) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين نوع خامة خيط اللحمية علي زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ٢٠ جم/لتر

قطن ١٠٠ %	فسكوز ١٠٠ %	مخلوط	قطن (قطن / فسكوز)
م = ٢.٠٠	م = ٢.٢٢	م = ٢.١١	
قطن ١٠٠ %	٠.٢٢	٠.١١	
فسكوز ١٠٠ %		٠.١١	
مخلوط (قطن / فسكوز)			

يتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٥١) أنه لا توجد فروقاً دالة بين نوع خامة خيط اللحمية علي زمن الامتصاص (الثانية) عند تركيز ٢٠ جم/لتر . ويمكن للدارسة ترتيب نوع خامة خيط اللحمية وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار Tukey كالتالي : قطن ١٠٠ % ، مخلوط (قطن / فسكوز) ، فسكوز ١٠٠ % .

أولاً: تقييم الجودة الكلية للخواص محل الدراسة تحت تركيز ١٠ جم/لتر  
جدول (٥٢) تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث بتركيز ١٠ جم/لتر باستخدام متغيرات عوامل الدراسة

م	عدد لحمات	نوع خامة خيط اللحمية	قوة شد اللحمية	استطالة اللحمية	درجة البياض	زمن الامتصاص	معامل الجودة %
١	٢٨	قطن ١٠٠ %	82.93	66.67	93.83	66.67	77.525
٢	٢٨	فسكوز ١٠٠ %	85.37	83.33	100.00	66.67	83.842
٣	٢٨	مخلوط (قطن / فسكوز)	92.68	53.33	98.77	66.67	77.862
٤	٢٤	قطن ١٠٠ %	74.39	48.33	93.83	100.00	79.137
٥	٢٤	فسكوز ١٠٠ %	78.05	53.33	100.00	66.67	74.512
٦	٢٤	مخلوط (قطن / فسكوز)	81.71	90.00	98.77	100.00	92.62
٧	٢٠	قطن ١٠٠ %	57.32	88.33	93.83	100.00	84.87
٨	٢٠	فسكوز ١٠٠ %	59.76	83.33	98.77	100.00	85.465
٩	٢٠	مخلوط (قطن / فسكوز)	64.63	91.67	100.00	66.67	80.742

تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث بتركيز ١٠ جم/لتر من  $H_2O_2$  باستخدام متغيرات عوامل الدراسة :-

من الجدول ( ٥٣ ) نستخلص ما يلي :

♦ أن القماش المنتج بخامة خيط اللحمية مخلوط (قطن / فسكوز) وكثافة عدد اللحامات ٢٤ حدة / سم هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة المنتجة وذلك بمعامل جودة 92.62 % .

♦ بينما كان القماش المنتج بخامة خيط اللحمية فسكوز ١٠٠ % وكثافة عدد اللحامات ٢٤ حدة / سم هو الأقل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة المنتجة بمعامل جودة 74.512 % .

ثانياً: تقييم الجودة الكلية للخواص محل الدراسة تحت تركيز ١٥ جم/لتر  
 جدول (٥٤) تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث بتركيز ١٥ جم/لتر  
 باستخدام متغيرات عوامل الدراسة

م	عدد لحمات	نوع خامة خيط اللحمية	قوة شد اللحمية	استطالة اللحمية	درجة البياض	زمن الامتصاص	معامل الجودة %
١	٢٨	قطن ١٠٠%	67.74	73.17	94.05	100.00	83.74
٢	٢٨	فسكوز ١٠٠%	75.81	85.37	100.00	100.00	90.295
٣	٢٨	مخلوط (قطن/ فسكوز)	82.26	73.17	97.62	66.67	79.93
١٠	٢٤	قطن ١٠٠%	87.10	53.66	96.43	100.00	84.297
١١	٢٤	فسكوز ١٠٠%	93.55	48.78	98.81	66.67	76.952
١٢	٢٤	مخلوط (قطن/ فسكوز)	100.00	43.90	97.62	100.00	85.38
١٩	٢٠	مسرح قطن ١٠٠%	72.58	58.54	100.00	100.00	82.78
٢٠	٢٠	فسكوز ١٠٠%	75.81	51.22	98.81	66.67	73.127
٢١	٢٠	مخلوط (قطن/ فسكوز)	80.65	46.34	97.62	66.67	72.82

تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث بتركيز ١٥ جم/لتر من  $H_2O_2$  باستخدام متغيرات عوامل الدراسة :-

من الجدول ( ٥٥ ) نستخلص ما يلي :

- ♦ أن القماش المنتج بخامة خيط اللحمية فسكوز ١٠٠% وكثافة عدد اللحمات ٢٨ حدة / سم هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة المنتجة وذلك بمعامل جودة 90.295 % .
- ♦ بينما كان القماش المنتج بخامة خيط اللحمية مخلوط (قطن/ فسكوز) وكثافة عدد اللحمات ٢٠ حدة / سم هو الأقل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة المنتجة بمعامل جودة 72.82 % .

ثالثاً: تقييم الجودة الكلية للخواص محل الدراسة تحت تركيز ٢٠ جم/لتر  
 جدول (٥٦) تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث بتركيز ٢٠ جم/لتر  
 باستخدام متغيرات عوامل الدراسة

م	عدد لحمات	نوع خامة خيط اللحمية	قوة شد اللحمية	استطالة اللحمية	درجة البياض	زمن الامتصاص	معامل الجودة %
١	٢٨	قطن ١٠٠%	75.00	64.91	91.67	100.00	82.895
٢	٢٨	فسكوز ١٠٠%	80.56	56.14	100.00	66.67	75.842
٣	٢٨	مخلوط (قطن/ فسكوز)	88.89	52.63	96.43	100.00	84.487
٤	٢٤	قطن ١٠٠%	91.67	70.18	96.43	100.00	98.57
٥	٢٤	فسكوز ١٠٠%	86.11	66.67	98.81	100.00	87.897
٦	٢٤	مخلوط (قطن/ فسكوز)	94.44	61.40	97.62	66.67	80.0325
٧	٢٠	قطن ١٠٠%	55.56	100.00	97.62	100.00	88.295
٨	٢٠	فسكوز ١٠٠%	61.11	92.98	100.00	100.00	88.522
٩	٢٠	مخلوط (قطن/ فسكوز)	69.44	87.72	97.62	100.00	88.695

تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث بتركيز ٢٠ جم/لتر من  $H_2O_2$  باستخدام متغيرات عوامل الدراسة :-

من الجدول ( ٥٧ ) نستخلص ما يلي :

- ♦ أن القماش المنتج بخامة خيط اللحمية قطن ١٠٠% وكثافة عدد اللحامات ٢٤ حدة / سم هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة المنتجة وذلك بمعامل جودة 98.57 % .
- ♦ بينما كان القماش المنتج بخامة خيط اللحمية فسكوز ١٠٠% وكثافة عدد اللحامات ٢٨ حدة / سم هو الأقل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة المنتجة بمعامل جودة 75.842 % .

ترتيب عينات الأقمشة المنتجة تحت البحث باستخدام متغيرات عوامل الدراسة المختلفة :  
جدول (٥٨) تقييم الجودة الكلية للاختبارات لكل

الترتيب	معامل الجودة	نوع خامة خيط اللحمية	عدد اللحامات	م	التركيز
22	77.525	قطن ١٠٠%	٢٨	١	١٠ جم/لتر
13	83.842	فسكوز ١٠٠	٢٨	٢	
21	77.862	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٢٨	٣	
20	79.137	قطن ١٠٠%	٢٤	٤	
25	74.512	فسكوز ١٠٠%	٢٤	٥	
2	92.62	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٢٤	٦	
10	84.87	قطن ١٠٠%	٢٠	٧	
8	85.465	فسكوز ١٠٠%	٢٠	٨	
17	80.742	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٢٠	٩	
14	83.74	قطن ١٠٠%	٢٨	١	١٥ جم/لتر
3	90.295	فسكوز ١٠٠	٢٨	٢	
19	79.93	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٢٨	٣	
12	84.297	قطن ١٠٠%	٢٤	٤	
23	76.952	فسكوز ١٠٠%	٢٤	٥	
9	85.38	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٢٤	٦	
16	82.78	قطن ١٠٠%	٢٠	٧	
26	73.127	فسكوز ١٠٠%	٢٠	٨	
27	72.82	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٢٠	٩	
15	82.895	قطن ١٠٠%	٢٨	١	٢٠ جم/لتر
24	75.842	فسكوز ١٠٠	٢٨	٢	
11	84.487	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٢٨	٣	
1	98.57	قطن ١٠٠%	٢٤	٤	
7	87.897	فسكوز ١٠٠%	٢٤	٥	
18	80.0325	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٢٤	٦	
6	88.295	قطن ١٠٠%	٢٠	٧	
5	88.522	فسكوز ١٠٠%	٢٠	٨	
4	88.695	مخلوط (قطن/ فسكوز)	٢٠	٩	

## تقييم الجودة الكلية للاختبارات ككل

من الجدول السابق ( ٥٩ ) نستخلص ما يلي :

- ♦ أن القماش المنتج بخامة خيط اللحمة قطن ١٠٠% وكثافة خيط اللحمة ٢٤ حدة / سم وتركيز ٢٠ جم/لتر  $H_2O_2$  و هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل جودة 98.57 % .
- ♦ وأن القماش المنتج بخامة خيط اللحمة مخلوط ( قطن / فسكوز ) وكثافة خيط اللحمة ٢٠ حدة / سم وتركيز ١٥ جم/لتر  $H_2O_2$  هو الأقل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل جودة 72,82 % .

## التوصيات :-

- ١- ضرورة اهتمام المتخصصين في المجال الصناعي والأكاديمي بمراعاة الدور الهام لكل متغير من متغيرات التركيب البنائي وتأثيره على خواص الأداء الوظيفي للأقمشة حيث تعد الدراسة الحالية من الأمثلة الواضحة لذلك في هذا المجال حتى يمكن تطوير المنتج المحلي للأقمشة .
- ٢ - الربط بين الجامعات للتخصصات المختلفة ومصانع الغزل والنسيج ومصانع الملابس الجاهزة للاستفادة من الرسائل العلمية والبحوث والخبرات في مجال التخصص .
- ٣- إنشاء مراكز متخصصة تمد مصانع الملابس الجاهزة بنتائج الدراسات التطبيقية للجامعات والمراكز البحثية بهدف الارتقاء بصناعة الملابس الجاهزة .

## المراجع

## أولاً : المراجع باللغة العربية :

- (١) جيهان عبد الحميد نوار : " صباغة الأقمشة الكتانية بالصبغات الطبيعية للحصول على تأثيرات لونية مختلفة لتصميم ملابس السيدات الخارجية " رسالة دكتوراه غير منشورة \_ كلية الاقتصاد المنزلي \_ جامعة المنوفية \_ ٢٠٠١ م .
  - (٢) رانيا محمد احمد حمودة : " تحسين خواص الأقمشة السليلوزية المستخدمة في الملابس الجاهزة والمنتجة ببعض التراكيب الهندسية المختلفة بالمعالجة بالتزهر اللوني ومقاومة التجعيد باستخدام مواد صديقة للبيئة " رسالة دكتوراه غير منشورة \_ كلية التربية النوعية \_ جامعة طنطا \_ ٢٠٠٧ م .
  - (٣) نشوة عبد الرؤوف توفيق : " تأثير بعض التراكيب البنائية للأقمشة السليلوزية والمعالجات الأولية والتجهيز على بعض خواصها الوظيفية وقابليتها للتنظيف " رسالة دكتوراه غير منشورة \_ كلية الاقتصاد المنزلي \_ جامعة المنوفية \_ ٢٠٠٣ م .
  - (٤) هدى محمد سامي غازي : " تأثير أختلاف بعض التراكيب البنائية لأقمشة الملابس على قابلية التجهيز لمقاومة الكرمشة باستخدام مواد أمنة بيئيا " رسالة دكتوراه غير منشورة \_ كلية الاقتصاد المنزلي \_ جامعة المنوفية \_ ٢٠٠٢ م .
  - (٥) أيريني سمير مسيحة داود : " استخدام بعض المعالجات المتطورة صديقة البيئة لاكساب الأقمشة السيلوزية مقاومة نفاذية الأشعة فوق البنفسجية " رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية التربية النوعية \_ جامعة طنطا - ٢٠٠٦ م .
  - (٦) داليا فاروق سليمان السيد : " تأثير استخدام بعض التراكيب البنائية والصبغات لأمنة بيئيا على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس الأطفال " رسالة دكتوراه غير منشورة \_ كلية الاقتصاد المنزلي \_ جامعة المنوفية \_ ٢٠١٠ م .
  - (٧) أسمهان اسماعيل محمد النجار : " تأثير أختلاف بعض التراكيب البنائية والتصميم على خواص الأداء الوظيفي لملابس السهرة للسيدات " رسالة دكتوراه غير منشورة \_ كلية الاقتصاد المنزلي \_ جامعة المنوفية \_ ٢٠٠٦ م .
  - (٨) لمياء ابراهيم أحمد عبد الفتاح : " تأثير عمليات العناية على خواص بعض الأقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية وأمكانية استخدامها في صناعة الملابس الجاهزة " رسالة دكتوراه غير منشورة \_ كلية الاقتصاد المنزلي \_ جامعة المنوفية \_ ٢٠٠٤ م .
- ثانياً : المراجع باللغة الأجنبية :-

## 9) Novel Mathod for fast bleaching of cellylose acetate using H2O2

aided by ultrasonic waves , M . A Ramadan – W . Raslan – A . Hebeish - M . Abd – Elhady , rgta Abrel 2011 .

## ثالثاً : المواصفات القياسية :-

- ( ١٠ ) المواصفة القياسية الأمريكية ( A .S .T. M ., D., 5035 – 95 (2003 ) )
- ( ١١ ) المواصفة القياسية الأمريكية ( A .S .T. M ., D., 5035 – 95 (2003 ) )
- ( ١٢ ) المواصفة القياسية المصرية رقم ( ٠٦٨٠ ) لسنة ٢٠٠٢م بإستخدام ساعة القاف .
- ( ١٣ ) المواصفة القياسية الأمريكية ( AATCC Test Method )