



استخدام حمض التانيك وكلوريد الأمونيوم لتحسين بعض الخواص الأديانية لأقمشة الشاش

إعداد

رحاب محمد على اسماعيل*، صافيناز سمير محمد عبد المقصود*
*استاذ الملابس والنسيج المساعد – كلية التربية النوعية – جامعة الزقازيق

الملخص

يهدف البحث إلى معرفة مدى تأثير معالجة أقمشة "الشاش" بكلوريد الأمونيوم Ammonium Chloride وحمض التانيك Tannic acid والتوصل لأنسب تركيز للمعالجة بكلا منهم، كذلك الوصول لأفضل مواد المعالجة تحت البحث مع الكيتوزان عند تركيز (5 جرام/ لتر) لتحسين الخواص الادائية لأقمشة الشاش، حيث تم إنتاج أقمشة من الشاش مختلفة الوزن (خفيف – ثقيل). وتم معالجة الأقمشة المنتجة بتركيزات مختلفة من كلوريد الأمونيوم وحمض التانيك (10% - 15% - 20%) كلا علي حده وكذلك كل مادة معالجه مع الكيتوزان بتركيز 5% / لتر، وتم التجفيف في درجة حرارة الغرفة مع إجراء بعض الاختبارات المعملية لأقمشة الشاش المنتجة المعالجة وغير المعالجة وهي (وزن المتر المربع، امتصاص الماء، الاختبارات الميكروبية نمو البكتريا السالبة جرام Escherichia Coli والموجبه جرام Staphylococcus, الماسح الالكتروني). وأظهرت النتائج أن معالجة أقمشة الشاش ذو الوزن الثقيل ب(حمض التانيك+ كيتوزان 5جم/لتر) وبتركيز مادة المعالجة (حمض التانيك) 20% هي أفضل العينات المنتجة بالنسبة لجميع خواص الأداء المختلفة وذلك بمساحة مثالية (400) ومعامل الجودة (100%) بينما اقل العينات المنتجة تحت البحث هي اقمشة الشاش الخفيف المعالج ب (كلوريد الأمونيوم) وبتركيز مادة المعالجة 10% بمساحة مثالية (168.90) ومعامل الجودة (42.22%) حيث أوضحت النتائج تحسن ملحوظ وواضح في معظم الخواص المقاسة وخاصة تثبيط البكتريا للأقمشة المعالجة، بينما كانت العينات الخام الغير معالجة غير مقاومة للكتريا.

الكلمات الكاشفة: معالجة الأقمشة - الشاش - الكيتوزان - كلوريد الأمونيوم- حمض التانيك- الضمادات الطبية.

المقدمة:

يشهد العصر الحالي تنوع في المنتجات النسيجه المستخدمة في المجال الطبي وذلك لمواكبه التطور في تكنولوجيا تصنيع الأقمشة الطبية متعددة الاستخدامات (ايمان جمال الدين, 2014), ويشير مصطلح الأقمشة الطبية الى المنتجات النسيجه المستخدمة في الأغراض الطبية والتي تستخدم من زمن طويل نظرا لأهميتها في حياة الإنسان (Parkosh,2002) وتعتبر

الملابس الطبية من أهم الصناعات من حيث الانتاج والتصدير وذلك نتيجة لزياده الاستهلاك (الهام عبد العزيز, 2010), وتدخل الألياف النسيجية في انتاج ملابس المرضى والأطباء, بالإضافة الي استخدامها في صناعه البدائل البشرية مثل الأوعية الدموية وصمامات القلب أو كدعامات للجهاز الدوري بالجسم, كما تدخل في طب في الأسنان وطب العيون ومرشحات الكلى وجهاز القلب الصناعي, وغيرها من الاستخدامات الطبية المختلفة (مروه عاطف, 2009), كما تستخدم المنسوجات في صناعه الأغراض الطبية المألوفة مثل الضمادات واغطيه الأسرة والبطاطين, أو في صناعة الأغراض الغير مألوفة مثل خيوط الجراحة والأقمشة المستخدمة في جراحات الترقيع (ايمان جمال الدين, 2014), وأشارت دراسة خالد عز الدين محمود (1990) إلى إمكانية إنتاج أقمشة ذات خواص مناسبة تستخدم في بعض المجالات الطبية (جروح الحرائق), حيث هدفت إلى التعرف على مواصفات المنسوجات المستخدمة في المجالات الطبية واثر استخدامها على الجسم البشري, وتم استخدام المنسوجات في انتاج الضمادات واغطية السرير وملابس غرفه العمليات وملابس هيئة التمريض, وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقه عكسية بين نفاذية الأقمشة للهواء وللماء وبين عدد اللحامات المستخدمة في الوحده. بينما هدفت دراسة إيمان رمضان محمود (2000) إلى تحسين خواص الأقمشة المستخدمة لإنتاج ضمادات العيون وذلك باستخدام بعض الخامات وانواع مختلفة من الأقمشة (منسوجة, غير منسوجة, تريكو) للعمل على تحسين بعض خواص الضمادة من حيث النعومة وخفة الوزن والإمتصاص العالي للماء والنفاذية العالية للهواء, وتوصلت الدراسة إلى أن الأقمشة الغير منسوجة المنتجة بالثنيبت الحراري أفضل من الأقمشة الغير منسوجة ذات الثنيبت بالإبر من حيث خاصيتي نفاذية الهواء وامتصاص الماء. وهدفت دراسة تامر مصطفى سمير (2002) إلى دراسة مقارنة لكفاءة أداء المنتجات المنسوجة وغير المنسوجة في الاستخدام كأقمشة طبية بالإضافة إلي القدرة على عدم نقل العدوي والأمراض إلي العاملين في مجال الرعاية الصحية, وتوصلت الدراسة إلي أن الأقمشة الغير منسوجة ذات كفاءة عالية في الأداء من حيث الاستخدام كأقمشة طبية سريع الإنتاج والتطور, أما دراسة إيمان محمد أبو طالب (2003) هدفت إلى تحسين خواص الضمادات الجراحية لتفي بغرض الأداء الوظيفي للاستخدام النهائي, وتوصلت الدراسة إلي أن الأقمشة الغير منسوجة هي الافضل لعمل الضمادات الجراحية من حيث تقليل خطر العدوى في المستشفيات, نظرا لأنها يمكن أن تذاب في الماء عند درجة حرارة أعلى من 80[°]م دون أن تترك أي أثر, وذلك بعكس الأقمشة الأخرى.

وأشارت دراسة مها طلعت السيد (2009) إلى تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المستخدمة في المجال الطبي بتجهيزها لمقاومة البكتريا وإزالة الإتساخ بالإضافة إلى معرفه افضل ظروف التشغيل وفقا لمتغيرات الدراسة لإيقاف نمو الكائنات الدقيقة باستخدام مواد آمنة بيئيا, وتوصلت الدراسة إلى ان التركيب النسجي ساد 1/1 هو افضل تركيب نسجي, وافضل خامة نسجية هي قطن/ فسكوز مخلوط, وتركيز 30جم/لتر هو افضل تركيز لماده مقاومة البكتريا, وان خلطه Sanitized T99-19+Arkofil CMC 300 هي افضل خلطة, وافضل تركيز لماده مقاومة الاتساخ هو 30جم/لتر, وماده سيدكو سوفت N250 هي افضل مادة تنعيم عند تركيز 200 لمادة الديوركس gl-fix وذلك عند درجة حرارة للثنيبت 160[°]م وزمن 3 دقائق. واكدت دراسة Bhuvanesh Guptaa & M S Alam (2010) على استخدام المنسوجات في مجال تضميد الجروح نظرا لملائمه التراكيب البنائية للتضميد من حيث المرونة

والتمدد والمسامية ونفاذية الرطوبة والهواء, بالإضافة إلى استعراض الابتكارات المستخدمة في علاج الجروح والتي تساعد على التئام وشفاء الجروح وبالتالي تقلل مخاطر العدوى و توصلت الدراسة إلى أن الضمادات المعالجة بالنانو تعمل على زيادة حجم المسامية للجلد مما يساعد على نمو خلايا جديدة مما يساعد على التئام الجروح والقرح. اما دراسة **أحمد رمزي أحمد (2011)** هدفت إلى تحقيق أفضل معايير جودة تصنيع الملابس الطبية في ضوء المتغيرات التكنولوجية وأكدت على الدور الوظيفي الهام للزي الطبي للمرضى نتيجة لاستخدامه طول فترة الإقامة بالمستشفى, وأكدت دراسة **M.A.Ramadan& Ghada Morsed,M.A.Mashahit (2012)** على تقديم خدمة للمجتمع من خلال إنتاج أقمشة مقاومة لنمو البكتيريا تستخدم كضمادات تساعد على التئام جروح مرضى القدم السكري والقرح والتقرحات الوريدية وذلك عن طريق معالجة هذه الأقمشة بمواد طبيعية وأمنة بيئياً وهي مادة الكيتوزان المستخرجة من قشور الجمبري, وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام الضمادات المعالجة بالكيتوزان حقق نتائج أسرع في التئام الجروح من الضمادات المعالجة بالبيوفيدون- اليود. بينما أشارت دراسة **Kantima Juntarapun& Chutimon Satirapipathkul (2012)** إلى معالجة الأقمشة القطنية بالكيتوزان وحمض التانيك لمقاومة البكتيريا ووضحت النتائج ان الأقمشة المعالجة أعطت نتائج أفضل من الأقمشة الغير معالجة كما توصلت إلى ان حمض التانيك اعطى نتائج أفضل من الكيتوزان بمفرده وعند خلط الكيتوزان مع حمض التانيك اعطت أفضل النتائج للأقمشة لمقاومة البكتيريا, ووضحت دراسة **عادل جمال الدين الهنداوي وآخرون (2013)** والتي هدفت إلى دراسة تأثير اختلاف وزن الأقمشة الغير منسوجة على بعض خواص الملابس المستخدمة في المجال الطبي, وتوصلت الدراسة إلى ان العينة رقم (6) ووزن (70جم) تمثل العينة الأفضل لمعظم الخواص الميكانيكية والطبيعية المختبرة, بينما العينة رقم (2) ووزن(30جم) تمثل أقل النتائج لجميع الخواص المختبرة. وأشارت دراسة **Ilana Perelshtein and others (2014)** إلى معالجة الأقمشة القطنية باستخدام حمض التانيك لتنشيط ميلوبيروكسيد و كولا جيناز, وهما الإنزيمات الرئيسية ذات الصلة بالعمليات الالتهابية وتوصلت الدراسة إلى تقليل النشاط البكتيري للأقمشة المعالجة, بينما هدفت دراسة **رحاب محمد على, عواطف محمد بهيج, محمد عبد المنعم رمضان (2015)** إلى معالجة أقمشة الشاش بالكيتوزان المحمل بجسيمات الفضة النانومترية للاستخدام في المجال الطبي وتوصلت الدراسة إلى معالجة الأقمشة المعالجة بالكيتوزان والنانو سيلفر أكثر وأفضل مقاومة للبكتيريا عن الأقمشة الغير معالجه, كما أن أقمشة الشاش الثقيلة والمعالجة هي الأفضل لجميع خواص الأداء, بينما عينه الشاش الخفيف الغير معالج هي أقل العينات المنتجة لنتائج جميع الخواص وفقاً لمتغيرات الدراسة. من هنا جاءت فكره البحث في معالجة اقمشة الشاش الطبي ذو الأوزان المختلفة والمنتج من الياق طبيعية والمعالج بمواد آمنه بيئياً(كلوريد الأمونيوم وحمض التانيك) وقليله التكلفة عند مقارنتها بمثيلاتها من مواد التجهيز الأخرى (النانو سلفر, الكيتوزان, وغيرها من المواد باهظه الثمن), كما انها تساعد على مقاومه البكتيريا وبالتالي تقلل فرص انتشار الأماكن المصابة.

التعقيب على الدراسات السابقة:

- تم اختيار مجموعة الدراسات السابقة نظراً لارتباطها بموضوع البحث من حيث:
- انتاج بعض الأقمشة المستخدمة في الأغراض الطبية مثل الضمادات وملابس غرف العمليات وغيرها.
 - معالجة بعض الأقمشة بمادة الكيتوزان والنانو سليفر وحمض التانيك لإيقاف نمو الكائنات الدقيقة وتحسين خواص الأداء للأقمشة المنتجة.
 - الاتجاه إلى استخدام المواد الآمنة في كافة المعالجات والتجهيزات لتحسين الخوص الأدائية للأقمشة.

مشكلة البحث:

يهتم هذا البحث بمعالجة اقمشة الشاش بمواد آمنة لمقاومة البكتريا الملوثة للجروح وتساعد في تحقيق افضل الخواص الوظيفية وذلك لاستخدامها في المجال الطبي.

مما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:

- ما تأثير اختلاف وزن أقمشة الشاش المنتجة تحت على الخواص الوظيفية لمقاومة البكتريا الملوثة للجروح؟
- ما تأثير تركيز مادة المعالجة على الخواص الوظيفية لأقمشة الشاش المعالجة ضد البكتريا الملوثة للجروح؟
- ما تأثير نوع مادة المعالجة على الخواص الوظيفية لأقمشة الشاش المعالجة ضد البكتريا الملوثة للجروح؟

هدف البحث:

مقارنه بين مواد مختلفة في المعالجة لتحسين خواص اقمشة الشاش للاستخدام الطبي, وذلك للتوصل الى:

- 1- انسب وزن لأقمشة الشاش تعطى افضل الخواص الوظيفية ضد البكتريا الملوثة للجروح.
- 2- انسب تركيز مادة للتجهيز يعطى افضل الخواص الوظيفية لأقمشة الشاش ضد البكتريا الملوثة للجروح.
- 3- انسب مادة تجهيز يعطى أفضل الخواص الوظيفية لأقمشة الشاش ضد البكتريا الملوثة للجروح .

اهميه البحث:

- 1- تحسين الخواص الوظيفية لأقمشة الشاش والارتقاء بمستوى جودة المنتج النهائي.
- 2- الوقوف على افضل نوع ونسبة تركيز لمواد المعالجة المستخدمة مع الشاش المنتج وفقا لمتغيرات الدراسة.

فروض البحث:

- 1- توجد فروق ذات دلالة احصائية بين عوامل الدراسة ووزن المتر المربع للأقمشة المنتجة تحت البحث.
- 2- توجد فروق ذات دلالة احصائية بين عوامل الدراسة وزمن امتصاص الماء للأقمشة المنتجة تحت البحث.

- 3- توجد فروق ذات دلالة احصائية بين عوامل الدراسة وقطر تثبيط نمو البكتريا موجبة الجرام Staphylococcus للأقمشة المنتجة تحت البحث.
4- توجد فروق ذات دلالة احصائية بين عوامل الدراسة وقطر تثبيط نمو البكتريا سالبة الجرام E.coli للأقمشة المنتجة تحت البحث.

منهج البحث:

المنهج التجريبي: وهو القائم على الملاحظة والفرض والتجريب.

حدود البحث:

1- **حد مكاني:** تم انتاج اقمشة الشاش ومعالجتها بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى, تم اجراء بعض الاختبارات المعملية بالشركة وبكلية الزراعة وكلية العلوم جامعة الزقازيق.

2- **حد زمني:** تم انتاج اقمشة الشاش والمعالجة بالمواد تحت الدراسة واجراء الاختبارات المعملية واجراء التحليل الاحصائي والتنفيذ وفقا لنتائج الدراسة في الفترة من 2015/2 حتى 2016/1.

■ انتاج شاش طبي منسوج من خامه قطن 100% باستخدام التركيب النسجي ساهه 1/1 عرضه 60سم, وعدد قتل البوصة 32 قتله, وعدد لحامات البوصة 24 لحمة, تم انتاج اوزان مختلفة من الشاش حيث كان الوزن الأول خفيف بوزن 41جم, مع استخدام نمرة السداء واللحمه 1/30 قطن 100%, بينما كان الوزن الثاني ثقيل بوزن 66جم مع استخدام نمرة السداء واللحمه 1/20 قطن 100%

■ معالجه الشاش الطبي المنتج تحت الدراسة باستخدام مادة Tannic acid, و Ammonium Chloride و (Tannic acid + كيتوزان 5جم/لتر), و (Ammonium Chloride + كيتوزان 5جم/لتر), مع الشاش الخام الذي تم تبيضه.

اجراءات البحث:

1- تم استخدام نوعين من قماش الشاش (خفيف، ثقيل).

2- استخدم ثلاث تركيزات من كل مادة من مواد المعالجة (Ammonium Chloride ، Tannic acid ،

3- استخدام مادة الكيتوزان بتركيز 5 جم /لتر.

4- استخدام برامج الإحصاء المتخصصة للحصول على نتائج البحث.

مصطلحات البحث:

- **المنسوجات الطبية:** هو مصطلح يشمل جميع المنسوجات التقنية التي تستخدم في مجال العناية الطبية (David Rigby, 2002) , او هي عباره عن المنتجات المستخدمة في الإسعافات الأولية (سواء حالة مرضية او جرح) وهي تشمل الأثواب الجراحية والمواد الغير قابلة للزرع (ضمادات الجروح والعظام), المواد القابلة للزرع (الغرز الجراحية وترقيع الاوعية الدموية), أو تستخدم في اجهزة خارج الجسم مثل مرشحات الدم والكلية الصناعية ومنتجات الأسنان (Ficher,2006)

- تعريف الملابس الطبية بأنها ملابس يمكن أن يستخدمها كلا من الجراحين والمرضى وتستخدم للحماية من السوائل والجراثيم بالإضافة الى قدرتها الوقائية (Deepti Gupta,2011)

- الضمادات الجراحية: هي إحدى منتجات العناية بالجروح التي تندرج تحت المنسوجات الطبية التي تستخدم على السطح الخارجي لجسم الانسان (Rigby & Anand,2000) الإطار النظري للدراسة:

■ الألياف المستخدمة في إنتاج الأقمشة والملابس الطبية:

من اهم الألياف المستخدمة في صناعة و إنتاج الأغراض الطبية الألياف القطنية والبياف الفسكوز, فهي تدخل في إنتاج ملايين الأسرة والكوفرات (خالد عز الدين,1990) كما تدخل الألياف القطنية في صناعه و إنتاج ضمادات الشاش و اغطية الجروح واللاصق الطبي, كما تدخل في صناعه الأقمشة الخاصة بغرف العمليات والأقنعة الخاصة بالأطباء(احمد رمزي,2011), بالإضافة إلى استخدامها بكثرة في صناعة ملابس الأطباء والممرضات لسهولة تعقيمها, كذلك تستخدم في صناعة القطن الطبي (امل بسيوني واخرون, 2010)

وتصنف الأقمشة الطبية إلى عدة انواع منها: تصنيف طبقا لقابليتها للتحلل البيولوجي, او طبقا لنوع الخيوط المنتجة لها(خيوط احادية الشعيرات, أو متعددة الشعيرات وخيوط محورية), كما تصنف الأقمشة الطبية طبقا لاسلوب انتاجها سواء اقمشة منسوجة أو غير منسوجة أو تريكو(مروة عاطف, 2009), او تصنف طبقا لاسلوب الاستخدام سواء كانت أقمشة مزروعة أو غير مزروعة بالجسم, أو مثل الأقمشة المستخدمة في بعض أجهزة أعضاء الجسم البشري المضافة, أو أقمشة الرعاية والحماية الطبية(احمد رمزي,2011), وتم تذييد الأقمشة الغير منسوجة والمستخدمه في الملابس الطبية لتكون مقاومه افضل لانتقال البكتريا أو الجراثيم بالإضافة إلى قدرتها على مقاومة أفضل لاختراق السوائل المعدية, حيث تم تصميمها من ثلاث طبقات, فكانت الطبقة الأولى والأخيرة مصنوعة من الياف البولي بروبيلين المستمرة والتي تم معالجتها كيميائيا لتحسن مقاومتها ضد السوائل وإكسابها النعومة, بينما كانت الطبقة الوسطى مصنوعة من الياف دقيقة مترابطة بصورة عشوائية مكونه شبكه قويه وكثيفه تستخدم في مقاومه اختراق البكتريا والمواد المعدية الدقيق, بينما تسمح للهواء والغازات المعقمة بالمرور من خلالها"(Mccurry- JW(2002)

ويفضل ان تمتاز منتجات الحماية الطبية بمجموعه من الخواص منها ان تكون غير سامه, وغير مسببه لأمراض الحساسية وللتهابات, وقابله للتعقيم (وذلك بالنسبة للمنتجات التي تستخدم لأكثر من مرة), وان توفر الخامات المستخدمة في انتاجها الخواص الوظيفية اللازمة للمنتج (مها طلعت, 2009)

■ الضمادات الجراحية:

وتستخدم الضمادات الجراحية بصورة اساسية للحماية أو للوقاية من العدوى, بالإضافة إلى امتصاص الدم والإفرازات المختلفة الناتجة من الجروح على حسب نوعها, كما تزدود الضمادة احيانا بالعلاج المناسب لإتمام التئام الجروح وسهولة ازالته بدون ألم والقدرة على حماية الجروح من الإحتكاك وتسريع عملية التئام الجروح مما يعجل بالشفاء, وتتكون الضمادات غالبا من طبقة ماصة (الطبقة الملامسة للجرح) تقوم بامتصاص الدم والسوائل, بالإضافة إلى الطبقة اللاصقة (Rigby & Anand,2000).

كما أن من أهم الخواص التي يجب توافرها في الضمادات الجراحية أن تكون ذات ملمس يحقق الراحة لجلد الإنسان, وأن تمتاز بالقدرة على نفاذ الهواء التي تتأثر بسمك الخيط ومقدار البرم وعدد خيوط السداء واللحمة في وحدة المساحة, ويمكن تقسيم الضمادات إلى ضمادات تقليدية (مثل ضمادات الشاش, الضمادات الكتانية, الحشوات, الضمادات اللاصقة), وضمادات متطورة (مثل الألبينات, الهيدروجيل, الغرويات المائية, الشفافة, الرغوية)

(Selvaraj Dhivyaa,2015)

وتعتبر الضمادات المعالجة بالكيتوان من أنواع الضمادات الحديثة, فهي ملائمة لعلاج الجروح وقرح الأقدام نظرا لخصائصها المضادة للجراثيم والفطريات, كما انها تعمل على تخثر الدم مما يوقف النزيف نظرا لان الكيتوزان يحفز تكاثر الخلايا والأنسجة, كما يساعد ترسب الكولاجين من زيادة تخليق حمض الهالورونيك الطبيعي في مكان الجرح مما يسرع من التئام الجروح بدون ندبات (Will,Paul,2009)

■ معالجة الأقمشة لمقاومة البكتيريا

وتعتبر البكتيريا من مسببات الأمراض, فهي كائنات مجهرية دقيقة يتراوح قطرها أو طولها من 1-2ميكرون, وهناك ثلاثة اشكال رئيسة منها وهي الباسيلات (Bacilli) والكورات (Cocci) والواويات (Vibrios), كما أن هناك أنواع خيطية الشكل, وأنواع أقل عدد ويبدو شكلها على شكل حرف S وهي اللوليبات (Spirilla), كما يوجد نوع آخر يعرف باسم السبيروكيتات (Spirochaetes) وهي تبدو متموجة الشكل, ولقد قام العالم الدنماركي (Hans Christian Gram) بتصنيف البكتيريا حسب لونها بعد صبغتها بمحلول اليود إلى بكتيريا سالبة الجرام (Gram Positive) وبكتيريا موجبة الجرام (Gram Vegative) (جون بوستجيت, 1985)

وترافق الكائنات الحية الدقيقة الإنسان بأشكال مختلفة على الرغم من انها غالبا تكون غير مرئية مثل البكتيريا والعفن والفطريات, وتدخل الكائنات الحية الدقيقة في العديد من التفاعلات الهامة البيولوجية, حيث أن الأعضاء الحية لا تؤدي وظائفها بدون مساعده الكائنات الحية الدقيقة لها (ايمان محمد, 2003), وتتواجد الكائنات الحية الدقيقة على الجلد بصورة طبيعية بينما يزيد تواجدها في المناطق الرطبة نظرا لتوفر البيئة الملائمة لنمو البكتيريا من درجة حرارة ورطوبة (اميرة محمد, 2009)

وعندما يتزايد نشاط البكتيريا ويزيد انتشارها فإنها تصيب الجلد بالكثير من الأمراض, كما أنها تسبب ضرر وانحلال للمواد والملابس التي تنمو عليها والمتصلة بالجلد, مما يؤثر على الخواص الوظيفية لهذه الأقمشة (ايمان محمد, 2003), فقد وجد أن بكتيريا Staphylococcus Aurous تؤدي إلى حدوث انخفاض في مستوى قوه شد العينات وانخفاض النسبة المئوية للإستطالة مما يزيد من صلابة الأقمشة وذلك بسبب تشرب الأقمشة للإنزيمات الضارة التي تؤثر في قدرة القماش على الإستطالة والمرونة الطبيعية, لذلك ينصح بمعالجة جميع الملابس التي تلامس الجلد لفترات طويلة ضد الميكروبات (Deepti, Somes, 2007)

وهناك طريقتان اساسيتان تستخدم لمنع انتشار البكتيريا, الطريقة الأولى يتم فيها معالجة الأقمشة لتكون طارده للماء أو مانعة لنفاذ الملوثات السائلة, مما يحافظ على خاصية التنفس للأقمشة وعدم نقل البكتيريا ونموها, مما يساعد على جعل الوسط الملامس للجلد جاف باستمرار, بينما الطريقة الثانية يتم فيها معالجة الأقمشة ضد البكتيريا وذلك في حالة عدم القدرة

على منع حدوث البلل، وذلك للتخلص من البكتريا والميكروبات التي قد تكون موجودة على سطح الأقمشة (هبة خميس، 2007).

ويمكن إكساب الأقمشة الخواص المضادة للميكروبات من خلال إضافة مركبات مضادة للميكروبات أثناء تجهيز المنسوجات، أو من خلال ادخال المادة المضادة ميكروبيا في محلول البوليمر قبل انتاج الألياف أو من خلال ادخال العامل المضاد للميكروبات في بناء الألياف نفسها (على حبش، 2000)

ويعتبر الكيتين هو المصدر الأساسي للكيتوزان، ويستخرج الكيتين من عوادم بعض الحيوانات البحرية كالسرطان وقشور الجمبري، حيث تمتاز هذه البوليمرات بأنها مضادة للبكتريا وغير مسببة للحساسية أو الإلتهابات، كما أنها صديقة للبيئة وغير سامة بالإضافة إلى أنها قابلة للتحلل الحيوي، كما يحتوى الكيتوزان على نسبة عالية من النيتروجين (Majeti N.V Ravi, 2000)

فالكيتوزان له القدرة على تعجيل التئام الجروح وبالتالي سرعة الشفاء بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بالمواد الأخرى، نظرا لأنه يمتاز بقدرته على امتصاص الإفرازات الناتجة من الجروح، وبالتالي فان الكيتوزان ملائم للاستخدام مع الضمادات الجراحية بسبب قدرته على الاحتفاظ بكميات كبيرة من الرطوبة، والقدرة على ازالة افرازات الجروح، وبالتالي تحقيق الحماية من التلوث، بالإضافة الى ذلك فان الكيتوزان له القدرة على الارتباط والإلتصاق بخلايا الدم الحمراء مما يؤدي إلى ايقاف النزيف حتى لو تم استخدامه بكميات ضعيفة (إيمان محمد، 2003)

الدراسة التطبيقية:

تم انتاج الأقمشة المستخدمة بالبحث بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وذلك بالمواصفات التالية:

- 1- الشاش الخفيف: نمره خيط السداء 30 / 1 قطن 100 %، نمره خيط اللحمه 30 / 1 ترقيم إنجليزى جيزة 85 مسرح مغزول بأسلوب الغزل الحلقى قطن 100 %، كثافة الخيوط فى السداء 32 فتلة /بوصه، وكثافة الخيوط فى اللحمه 23 حدفه /بوصه، التركيب النسجى المستخدم سادة 1/1، عرض القماش 90 سم (وفقاً لمواصفة الشركة).
- 2- الشاش الثقيل: نمره خيط السداء 20 / 1 قطن 100 %، نمره خيط اللحمه 20 / 1 ترقيم إنجليزى جيزة 85 مسرح مغزول بأسلوب الغزل الحلقى قطن 100 %، كثافة الخيوط فى السداء 38 فتلة/ بوصه، وكثافة الخيوط فى اللحمه 23 حدفه/ بوصه، التركيب النسجى المستخدم سادة 1/1، عرض القماش 90 سم (وفقاً لمواصفة الشركة).

المواد المستخدمة فى التجهيز:

- 1- كيتوزان: -2-(1.4-B-D-gluco-pyranosamine) Chitosan powder
Amino-2-deoxy (1->4)-B-D-gluco-pyranan.
- 2- حمض التانيك / country of origin : india
Tannic acid (Gallo tannic acid) (C₇₆H₅₂O₄₆)
- 3- كلوريد الأمونيوم B.P 2012 Ammonium Chloride(NH₄CL)-
شركة النصر للكيماويات الدوائية.

طريقة التجهيز المستخدمة تحت البحث:

- خضعت الأقمشة المنتجة تحت البحث للمعالجات الأولية " ازالة البوش – الغليان في قلوبى – التبييض "
- تم معالجة بعض أقمشة الشاش بالنوعين (الرفيع والثقيل) بمحلول Ammonium Chloride بالغمر عند تركيزات مختلفة وهي (10 جم/لتر، 15جم/لتر، 20 جم/لتر).
- تم معالجة البعض الآخر من اقمشة الشاش بالنوعين (الخفيف والثقيل) بمحلول Tannic acid بالغمر عند تركيزات مختلفة وهي (10 جم/لتر ، 15جم/لتر ، 20 جم/لتر)
- ثم غمر 3 عينات من الشاش الخفيف و3 عينات من الشاش ذو الوزن الثقيل محلول Ammonium Chloride بالتركيزات المحددة وبعد التجفيف في درجة حرارة الغرفة يتم غمر هذه العينات في محلول الكيتوزان (تم اذابة الكيتوزان في محلول 2% من حمض الخليك).
- ثم يليها غمر 3 عينات من الشاش الخفيف و3 عينات من الشاش ذو الوزن الثقيل محلول Tannic acid بالتركيزات المحددة وبعد التجفيف في درجة حرارة الغرفة يتم غمر هذه العينات في محلول الكيتوزان (تم اذابة الكيتوزان في محلول 2% من حمض الخليك) ثم التجفيف في درجة حرارة الغرفة.
- يلي مرحلة الغمر مرحلة العصر حيث يتم فيها عصر الأقمشة بعد معالجتها ثم تجفيف الأقمشة في الهواء الجوى واخيرا تثبيت مواد المعالجة (Ammonium Chloride و Tannic acid) داخل الأقمشة المنتجة تحت البحث باستخدام حرارة الفرن عند درجة حرارة 80 درجة مئوية لمدة دقيقتين.

الاختبارات التي تم إجراؤها على الأقمشة تحت البحث:

تم إجراء بعض الاختبارات المعملية على الأقمشة تحت البحث وذلك لتحديد خواصها المختلفة وعلاقة هذه الخواص بمتغيرات البحث وذلك بمعامل (شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الميكروسكوبى الإلكتروني بكلية العلوم جامعة الزقازيق، الميكروبيولوجيا بكلية الزراعة جامعة الزقازيق)، وتضمنت هذه الاختبارات الخواص الآتية (وزن المتر المربع(جم) طبقا للمواصفة القياسية الامريكية (ASTM Standard Test method D, (1970 1910-64), امتصاص الماء(ث) طبقا للمواصفة القياسية AATCC, TEST 79-1992, مقاومة نمو البكتريا(ملم)، الماسح الإلكتروني).

النتائج والمناقشة: Result and Discussion

تأثير عوامل الدراسة على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث:

تم عمل تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة وهي (نوع مواد المعالجة، تركيز مادة المعالجة، نوع الشاش) على: وزن المتر المربع، زمن الامتصاص، قطر مقاومة بكتريا Staphylococcus، وقطر مقاومة بكتريا E.Coli، ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير معنوي إلى قيمة المعنوية المحسوبة (P-Level) فإذا كانت قيمتها أقل من أو يساوي (0.05) يكون هناك تأثير معنوي على الخاصية المدروسة أما إذا كانت أكبر من (0.05) يكون هناك تأثير غير معنوي على الخاصية المدروسة، والجدول (1) التالي يوضح نتائج متوسطات القراءات للاختبارات تحت البحث

جدول (1) متوسطات نتائج تأثير عوامل الدراسة (نوع مواد المعالجة، تركيز مادة المعالجة، نوع الشاش) على الخواص الوظيفية المقاسة للقماش المعالج

Anti-Bacterial inhibition zone (mm)		زمن امتصاص الماء(ث)	وزن المتر(جم)	نوع الشاش	تركيز مادة المعالجة	نوع مواد المعالجة	رقم العينة
E.coli	Staphylococcus						
0	0	3	43	خفيف	بدون	بدون	Blank
0	0	4	80	ثقل	بدون	بدون	Blank
10	9	3	45	خفيف	%10	Tannic acid	1
11	11	3	82	ثقل			2
12	11	2	46	خفيف	15		3
14	13	2	85	ثقل			4
13	12	2	47	خفيف	20		5
16	15	1	86	ثقل			6
9	8	3	45	خفيف	10	Ammonium Chloride	7
11	10	3	82	ثقل			8
11	10	3	46	خفيف	15		9
13	12	3	83	ثقل			10
12	11	3	47	خفيف	20		11
14	13	2	85	ثقل			12
14	13	3	47	خفيف	10	+ Tannic acid كيتوزان(5جم/لتر)	13
16	15	2	84	ثقل			14
16	15	2	49	خفيف	15		15
18	17	2	87	ثقل			16
18	17	2	51	خفيف	20		17
20	20	1	89	ثقل			18
11	10	3	47	خفيف	10	Ammonium + Chloride كيتوزان(5جم/لتر)	19
14	13	3	85	ثقل			20
13	12	2	48	خفيف	15		21
16	15	2	87	ثقل			22
15	14	2	49	خفيف	20		23
17	16	1	88	ثقل			24

أولاً- تأثير عوامل الدراسة علي وزن المتر المربع (جم)
جدول (2) تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل
الدراسة علي وزن المتر المربع (جم)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع مواد المعالجة	44.167	3	14.722	35.333	.000
تركيز مادة المعالجة	39.250	2	19.625	47.100	.000
نوع الشاش	8664.000	1	8664.000	20793.600	.000
تباين الخطأ	7.083	17	.417		
الكلية	8754.500	23			

تشير نتائج جدول (2) إلي أن:

- 1- نوع مواد المعالجة لها تأثير معنوي علي خاصية وزن المتر المربع (جم) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً عند مستوي (0.05).
- 2- تركيز مادة المعالجة لها تأثير معنوي علي خاصية وزن المتر المربع (جم) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً عند مستوي (0.05).
- 3- نوع القماش له تأثير معنوي علي خاصية وزن المتر المربع (جم) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً- لصالح القماش ذو الوزن الثقيل كما يوضح جدول المتوسطات التالي.

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

نوع مواد المعالجة = X1 تركيز مادة المعالجة= X2 نوع الشاش= X3


$$Y = 3.708 + 0.967 X_1 + 1.563 X_2 + 38.00 X_3$$

$$R^2 = 0.99$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين وزن المتر المربع (جم) وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (3): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي وزن المتر المربع (جم)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
4	21.05	65.17	حمض التانيك
2	20.48	64.67	كلوريد الامونيوم
1	20.73	67.83	حمض التانيك+ كيتوزان(5جم/لتر)
3	21.21	67.33	كلوريد الامونيوم + كيتوزان(5جم/لتر)
3	19.95	64.63	تركيز 10%
2	20.51	66.38	تركيز 15%
1	20.65	67.75	تركيز 20%
2	1.76	47.25	خفيف
1	2.26	85.25	ثقيل



شكل (1) متوسطات متغيرات الدراسة في تأثيرها علي خاصية وزن المتر المربع (جم) من الجدول (3) والشكل (1) يتضح ما يلي:

بالنسبة لنوع مواد المعالجة يتضح أن المعالجة بحمض التانيك + كيتوزان (5جم/لتر) يعطى افضل النتائج بالنسبة لخاصية وزن المتر المربع للأقمشة المنتجة تحت البحث ثم يليه المعالجة بكلوريد الامونيوم ثم المعالجة بكلوريد الامونيوم + كيتوزان (5جم/لتر) واخيرا المعالجة بحمض التانيك، أما بالنسبة لتركيز مادة المعالجة فيعطى تركيز 20% أفضل النتائج بالنسبة للخواص المقاسة للأقمشة المنتجة تحت البحث ثم يليه تركيز 15% ثم يليه تركيز 10%، أما بالنسبة لنوع الشاش يتضح أن الشاش ذو الوزن الثقيل يعطى افضل النتائج بالنسبة للخواص المقاسة للأقمشة المنتجة تحت البحث ثم يليه الشاش الخفيف.

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع مواد المعالجة تم تطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (4).

جدول (4) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع مواد المعالجة

كلوريد الامونيوم + كيتوزان (5جم/لتر) م=67.33 (3)	حمض التانيك + كيتوزان (5جم/لتر) م=67.83 (3)	كلوريد الامونيوم م=64.67 (2)	حمض التانيك (1) م=65.17	
2.1667*	2.6667*	.5000		حمض التانيك
2.6667*	3.1667*			كلوريد الامونيوم
.5000				حمض التانيك + كيتوزان (5جم/لتر)
				كلوريد الامونيوم + كيتوزان (5جم/لتر)

*دالة عند مستوي 0.05

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (4) انه يوجد فروق دالة بين نوع مواد المعالجة في تأثيره علي وزن المتر المربع (جم)، وكان ترتيب نوع مواد المعالجة وفق تأثيره

في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: حمض التانيك + كيتوزان (5جم/لتر)، كلوريد الامونيوم + كيتوزان (5جم/لتر)، كلوريد الامونيوم، حمض التانيك ولتحديد اتجاه الفروق بين تركيز مادة المعالجة تم تطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (5).

جدول (5) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع تركيز مادة المعالجة

تركيز 20% (3)	تركيز 15% (2)	تركيز 10% (1)	
م=67.75	م=66.38	م=64.63	
3.1250*	1.7500*		تركيز 10% (1) م=64.63
1.3750*			تركيز 15% (2) م=66.38
			تركيز 20% (3) م=67.75

*دالة عند مستوي 0.05

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (5) انه يوجد فروق دالة بين تركيز مادة المعالجة في تأثيره علي وزن المتر المربع (جم)، وكان ترتيب تركيز مادة المعالجة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: تركيز 20%، تركيز 15%، تركيز 10%. وهذا ما يتفق مع دراسة عادل جمال الدين الهنداوي، مني عبد الهادي شاهين، سوزان عادل عبد الرحيم (2013) ودراسة رحاب محمد علي وعواطف بهيج ومجد عبدالمنعم (2015) ودراسة Parkash, D. Pardeshi & Sujata, G. Manjrekar (2002) حيث اكدوا على زيادة وزن المتر المربع كلما زاد تركيز مادة المعالجة وذلك نظرا لالتصاق مادة المعالجة بالأقمشة المنتجة مما يؤكد صحة الفرض الأول، حيث ان تركيز ونوع مادة المعالجة والشاش المستخدم لهم تأثير على خاصية وزن المتر المربع للأقمشة المنتجة تحت للبحث.

ثانياً- تأثير عوامل الدراسة علي زمن امتصاص الماء(ث)

جدول (6): تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي زمن امتصاص الماء(ث)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع مواد المعالجة	2.458	3	.819	18.574	.000
تركيز مادة المعالجة	4.083	2	2.042	46.278	.000
نوع الشاش	.667	1	.667	15.111	.001
تباين الخطأ	.750	17	.044		
الكلية	7.958	23			

تشير نتائج جدول (6) إلي أن:

1. نوع مواد المعالجة لها تأثير معنوي علي خاصية زمن امتصاص الماء(ث) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً عند مستوي (0.05).
2. تركيز مادة المعالجة لها تأثير معنوي علي خاصية زمن امتصاص الماء(ث) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً عند مستوي (0.05).

3. نوع القماش له تأثير معنوي علي خاصية زمن امتصاص الماء(ث) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً- لصالح القماش ذو الوزن الثقيل, كما يوضح جدول(7) التالي المتوسطات.


وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 3.667 - 0.083 X_1 - 0.500 X_2 - 0.333 X_3$$

$$R^2 = 0.91$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين زمن امتصاص الماء(ث) وعوامل الدراسة المختلفة. جدول (7): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي زمن امتصاص الماء(ث)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
2	0.61	1.83	حمض التانيك
3	0.32	2.50	كلوريد الامونيوم
1	0.52	1.67	حمض التانيك + كيتوزان (5جم/لتر)
2	0.61	1.83	كلوريد الامونيوم + كيتوزان (5جم/لتر)
3	0.27	2.50	تركيز 10%
2	0.44	1.88	تركيز 15%
1	0.53	1.50	تركيز 20%
2	0.53	2.13	خفيف
1	0.62	1.79	ثقيل



شكل (2) متوسطات متغيرات الدراسة في تأثيرها علي خاصية زمن امتصاص الماء(ث)

من الجدول (7) والشكل (2) يتضح ما يلي:

بالنسبة لنوع مواد المعالجة يتضح أن المعالجة بحمض التانيك + كيتوزان (5جم/لتر) يعطى افضل النتائج بالنسبة لخاصية زمن الامتصاص للأقمشة المنتجة تحت البحث نظرا لزيادة

المجموعات المحبة للماء بمادة المعالجة ثم يليه المعالجة بكلوريد الأمونيوم+ كيتوزان(5جم/لتر) والمعالجة بحمض التانيك ثم المعالجة بكلوريد الأمونيوم، أما بالنسبة لتركيز مادة المعالجة فيعطى تركيز 20% افضل النتائج بالنسبة للخواص المقاسة للأقمشة المنتجة تحت البحث ثم يليه تركيز 15% ثم يليه تركيز 10%، اما بالنسبة لوزن الشاش يتضح ان الشاش ذو الوزن الثقيل يعطى افضل النتائج بالنسبة للخواص المقاسة للأقمشة المنتجة تحت البحث ثم يليه الشاش الخفيف.

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع مواد المعالجة تم تطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (8).

جدول (8) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع مواد المعالجة

كلوريد الامونيوم + كيتوزان(5جم/لتر) (3) م=1.83	حمض التانيك + كيتوزان(5جم/لتر) (3) م=1.67	كلوريد الامونيوم (2) م=2.50	حمض التانيك (1) م=1.83	
.0000	.1667	.6667*		حمض التانيك
.6667*	.8333*			كلوريد الامونيوم
.1667				حمض التانيك + كيتوزان(5جم/لتر)
				كلوريد الامونيوم + كيتوزان(5جم/لتر)

*دالة عند مستوي 0.05

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (8) انه يوجد فروق دالة بين نوع مواد المعالجة في تأثيره علي زمن امتصاص الماء(ث)، وكان ترتيب نوع مواد المعالجة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: حمض التانيك + كيتوزان(5جم/لتر)، كلوريد الامونيوم+ كيتوزان(5جم/لتر)، حمض التانيك، كلوريد الأمونيوم.

ولتحديد اتجاه الفروق بين تركيز مادة المعالجة تم تطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (9).

جدول (9) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع تركيز مادة المعالجة

تركيز 20% (3) م=1.50	تركيز 15% (2) م=1.88	تركيز 10% (1) م=2.50	
1.0000*	.6250*		تركيز 10% (1) م=2.50
.3750*			تركيز 15% (2) م=1.88
			تركيز 20% (3) م=1.50

*دالة عند مستوي 0.05

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (9) انه يوجد فروق دالة بين تركيز مادة المعالجة في تأثيره علي زمن امتصاص الماء(ث)، وكان ترتيب تركيز مادة المعالجة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: تركيز 20%، تركيز 15%،

تركيز 10%. وهذا يتفق مع دراسة خالد عز الدين محمود (1990) ودراسة رحاب محمد علي وعواطف بهيج ومحمد عبدالمنعم (2015) ودراسة Fisher, G (2006) في أنه كلما زاد تركيز مادة المعالجة زاد قابلية الخامة لامتناس الماء نظرا لزيادة المجموعات المحبة للماء في مادة المعالجة مما يؤكد صحة الفرض الثاني للبحث حيث ان تركيز ونوع مادة المعالجة ووزن الشاش المستخدم لهم تأثير على خاصية زمن امتصاص الأقمشة المستخدمة تحت للبحث للماء.

ثالثاً- تأثير عوامل الدراسة علي قطر مقاومة بكتريا *Staphylococcus*
جدول (10): تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي قطر مقاومة بكتريا *Staphylococcus*

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع مواد المعالجة	101.667	3	33.889	197.524	.000
تركيز مادة المعالجة	52.750	2	26.375	153.729	.000
نوع الشاش	32.667	1	32.667	190.400	.000
تباين الخطأ	2.917	17	.172		
الكلية	190.000	23			

تشير نتائج جدول (10) إلي أن:

1. نوع مواد المعالجة لها تأثير معنوي علي خاصية قطر مقاومة بكتريا *Staphylococcus* حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً عند مستوي (0.05).
2. تركيز مادة المعالجة لها تأثير معنوي علي خاصية قطر مقاومة بكتريا *Staphylococcus* حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً عند مستوي (0.05).
3. نوع القماش له تأثير معنوي علي خاصية قطر مقاومة بكتريا *Staphylococcus* حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً- لصالح القماش ذو الوزن الثقيل, كما يوضح جدول (11) التالي المتوسطات.

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:


$$Y = 3.375 + 1.000 X_1 + 1.813 X_2 + 2.333 X_3$$

$$R^2 = 0.98$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين قطر مقاومة بكتريا *Staphylococcus* وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (11): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قطر مقاومة بكتريا *Staphylococcus*

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
3	2.04	11.83	حمض التانيك
4	1.75	10.67	كلوريد الامونيوم
1	2.40	16.17	حمض التانيك+ كيتوزان(5جم/لتر)
2	2.16	13.33	كلوريد الامونيوم+ كيتوزان(5جم/لتر)
3	2.36	11.13	تركيز 10%
2	2.36	13.13	تركيز 15%
1	2.92	14.75	تركيز 20%
2	2.59	11.83	خفيف
1	2.76	14.17	ثقيل



شكل (3) متوسطات متغيرات الدراسة في تأثيرها علي خاصية قطر مقاومة بكتريا *Staphylococcus*

من الجدول (11) والشكل (3) يتضح ما يلي:

بالنسبة لنوع مواد المعالجة يتضح ان المعالجة بحمض التانيك+ كيتوزان(5جم/لتر) يعطى افضل النتائج بالنسبة لمقاومة الأقمشة المنتجة تحت البحث لبكتريا ال *Staphylococcus* نظرا لان وجود مادتي المعالجة مع بعض تعطيان زيادة لمقاومة البكتريا وبالتالي تكون اكثر فاعلية على البكتريا من المواد الأخرى ثم يليه المعالجة بالكلوريد الأمونيوم+ كيتوزان(5جم/لتر) ثم المعالجة بالحمض التانيك واخيرا المعالجة بالكلوريد الأمونيوم، أما بالنسبة لتركيز مادة المعالجة فيعطى تركيز 20% افضل النتائج بالنسبة للخواص المقاسة للأقمشة المنتجة تحت البحث ثم يليه تركيز 15% ثم يليه تركيز 10%، اما بالنسبة لنوع الشاشة يتضح أن الشاشة ذو الوزن الثقيل يعطى افضل النتائج بالنسبة للخواص المقاسة للأقمشة المنتجة تحت البحث ثم يليه الشاشة الخفيف.

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع مواد المعالجة تم تطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (12).

جدول (12) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع مواد المعالجة

كلوريد الامونيوم+ كيتوزان(5جم/لتر) م=13.33 (3)	حمض التانيك+ كيتوزان(5جم/لتر) (3) م=16.17	كلوريد الامونيوم (2) م=10.67	حمض التانيك(1) م=11.83	
1.5000*	4.3333*	1.1667*		حمض التانيك
2.6667*	5.5000*			كلوريد الامونيوم
2.8333*				حمض التانيك+ كيتوزان(5جم/لتر)
				كلوريد الامونيوم+ كيتوزان(5جم/لتر)

*دالة عند مستوي 0.05

تبين من النتائج التي يلخصها الجدول (12) انه يوجد فروق دالة بين نوع مواد المعالجة في تأثيره علي قطر مقاومة بكتريا Staphylococcus وقد تم ترتيب نوع مواد المعالجة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: حمض التانيك+ كيتوزان(5جم/لتر)، كلوريد الامونيوم+ كيتوزان(5جم/لتر)، حمض التانيك، كلوريد الامونيوم. ولتحديد اتجاه الفروق بين تركيز مادة المعالجة تم تطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (13).

جدول (13) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع تركيز مادة المعالجة

تركيز 20% (3)	تركيز 15% (2)	تركيز 10% (1)	
م=14.75	م=13.13	م=11.13	
3.625*	2.000*		تركيز 10% (1) م=11.13
1.625*			تركيز 15% (2) م=13.13
			تركيز 20% (3) م=14.75

*دالة عند مستوي 0.05

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (13) انه يوجد فروق دالة بين تركيز مادة المعالجة في تأثيره علي قطر مقاومة بكتريا Staphylococcus, وكان ترتيب تركيز مادة المعالجة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: تركيز 20%، تركيز 15%، تركيز 10%.

رابعاً. تأثير عوامل الدراسة علي قطر مقاومة بكتريا E.coli
جدول (14): تحليل التباين الأحادي في N اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل
الدراسة علي قطر مقاومة بكتريا E.coli

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع مواد المعالجة	97.833	3	32.611	201.596	.000
تركيز مادة المعالجة	53.083	2	26.542	164.076	.000
نوع الشاش	28.167	1	28.167	174.121	.000
تباين الخطأ	2.750	17	.162		
الكلية	181.833	23			

تشير نتائج جدول (14) إلي أن:

1. نوع مواد المعالجة لها تأثير معنوي علي خاصية قطر مقاومة بكتريا E.coli حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً عند مستوي (0.05).
2. تركيز مادة المعالجة لها تأثير معنوي علي خاصية قطر مقاومة بكتريا E.coli حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً عند مستوي (0.05).
3. وزن القماش له تأثير معنوي علي خاصية قطر مقاومة بكتريا E.coli حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً. لصالح القماش ذو الوزن الثقيل, كما يوضح جدول(15) التالي المتوسطات.

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 4.458 + 1.033 X_1 + 1.813 X_2 + 2.167 X_3$$


$$R^2 = 0.99$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين قطر مقاومة بكتريا E.coli وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (15): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قطر

مقاومة بكتريا E.coli

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
3	2.16	12.67	حمض التانيك
4	1.75	11.67	كلوريد الامونيوم
1	2.10	17.00	حمض التانيك+ كيتوزان(5جم/لتر)
2	2.16	14.33	كلوريد الامونيوم+ كيتوزان(5جم/لتر)
3	2.39	12.00	تركيز 10%
2	2.36	14.13	تركيز 15%
1	2.67	15.63	تركيز 20%
2	2.59	12.83	خفيف
1	2.70	15.00	ثقيل



شكل (4) متوسطات متغيرات الدراسة في تأثيرها علي خاصية قطر مقاومة بكتريا E.coli من الجدول (15) والشكل (4) يتضح ما يلي:

بالنسبة لنوع مواد المعالجة يتضح ان المعالجة بحمض التانيك + كيتوزان (5جم/لتر) يعطى افضل النتائج بالنسبة لمقاومة الأقمشة المنتجة تحت البحث لبكتريا ال E.coli ثم يليه المعالجة بالكلوريد الامونيوم + كيتوزان (5جم/لتر) ثم المعالجة بالحامض التانيك واخيرا المعالجة بكلوريد الامونيوم، اما بالنسبة لتركيز مادة المعالجة فيعطى تركيز 20% افضل النتائج بالنسبة للخواص المقاسة للأقمشة المنتجة تحت البحث ثم يليه تركيز 15% ثم يليه تركيز 10%، اما بالنسبة لوزن الشاش يتضح ان الشاش ذو الوزن الثقيل يعطى افضل النتائج بالنسبة للخواص المقاسة للأقمشة المنتجة تحت البحث ثم يليه الشاش الخفيف.

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع مواد المعالجة تم تطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (16).

جدول (16) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع مواد المعالجة

كلوريد الامونيوم + كيتوزان (5جم/لتر) (3) م=14.33	حمض التانيك + كيتوزان (5جم/لتر) (3) م=17.00	كلوريد الامونيوم (2) م=11.67	حمض التانيك (1) م=12.67	
1.6667*	4.3333*	1.0000*		حمض التانيك
2.6667*	5.3333*			كلوريد الامونيوم
2.6667*				حمض التانيك + كيتوزان (5جم/لتر)
				كلوريد الامونيوم + كيتوزان (5جم/لتر)

*دالة عند مستوي 0.05

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (16) انه يوجد فروق دالة بين نوع مواد المعالجة في تأثيره علي قطر مقاومة بكتريا E.coli, وكان ترتيب نوع مواد المعالجة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: حمض التانيك+ كيتوزان(5جم/لتر)، كلوريد الامونيوم+ كيتوزان(5جم/لتر)، حمض التانيك، كلوريد الامونيوم. ولتحديد اتجاه الفروق بين تركيز مادة المعالجة تم تطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (17).

جدول (17) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع تركيز مادة المعالجة

تركيز 10% (1)	تركيز 15% (2)	تركيز 20% (3)	
م=12.00	م=14.13	م=15.63	
	2.000*	3.625*	تركيز 10% (1) م=12.00
		1.625*	تركيز 15% (2) م=14.13
			تركيز 20% (3) م=15.63

*دالة عند مستوي 0.05


نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (17) انه يوجد فروق دالة بين تركيز مادة المعالجة في تأثيره علي قطر مقاومة بكتريا E.coli, وكان ترتيب تركيز مادة المعالجة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: تركيز 20%، تركيز 15%، تركيز 10% وهذا ما يتفق مع دراسة Deepi Gupta and Soms Bhaumik (2007) ودراسة M.a. Ramadan & ghada Morsed, M.A. Mashahit (2012) من دراسة Kantima Juntarapun & Chutimon Satirapipathkul (2012) حيث مقاومة نمو البكتريا للأقمشة المستخدمة بالرغم من اختلاف مواد المعالجة مما يؤكد صحة فرض البحث الثالث والرابع حيث ان تركيز ونوع مادة المعالجة ووزن الشاش المستخدم لهم تأثير على خاصية مقاومة الأقمشة المنتجة تحت البحث للبكتريا سواء E-coli او Staphylococcus.

خامساً: تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث:


تم عمل تقييم لجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث لملائمتها للغرض الوظيفي، لاختيار أنسب عوامل الدراسة (نوع مواد المعالجة، تركيز مادة المعالجة، وزن الشاش) وذلك باستخدام أشكال الرادار Radar-Chart متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث من خلال استخدام الخواص الأتية: وزن المتر المربع، زمن الإمتصاص، قطر مقاومة بكتريا Staphylococcus، وقطر مقاومة بكتريا E.Coli، وذلك بتحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلي قيم مقارنة، حيث أن القيمة المقارنة الأكبر تكون الأفضل مع خواص المقاسة.

جدول (18) معامل الجودة للخواص الميكانيكية للأقمشة في ضوء متغيرات البحث

معامل الجودة	المساحة المثالية	Anti-Bacterial inhibition zone (mm)		زمن امتصاص الماء	وزن المتر (جم)	نوع الشاش	تركيز مادة المعالجة	نوع مواد المعالجة	رقم العينة
		E.coli	Staph						
20.41	81.65	0	0	33.33	48.31	خفيف	بدون	بدون	Blank
28.72	114.89	0	0	25.00	89.89	سميك	بدون	بدون	Blank
46.39	185.56	50	45	40.00	50.56	خفيف	%10	تانيك اسيد	1
60.53	242.13	55	55	40.00	92.13	سميك			2
54.17	216.69	60	55	50.00	51.69	خفيف			3
74.29	297.17	70	65	66.67	95.51	سميك			4
61.12	244.48	65	60	66.67	52.81	خفيف			5
87.91	351.63	80	75	100.00	96.63	سميك			6
42.22	168.90	45	40	33.33	50.56	خفيف	10	امونيوم كلوريد	7
59.28	237.13	55	50	40.00	92.13	سميك			8
49.17	196.69	55	50	40.00	51.69	خفيف			9
64.56	258.26	65	60	40.00	93.26	سميك			10
51.95	207.81	60	55	40.00	52.81	خفيف			11
70.13	280.51	70	65	50.00	95.51	سميك			12
56.95	227.81	70	65	40.00	52.81	خفيف	10	تانيك اسيد+ كينوزان (5جم/لتر)	13
74.85	299.38	80	75	50.00	94.38	سميك			14
69.18	276.72	80	75	66.67	55.06	خفيف			15
84.85	339.42	90	85	66.67	97.75	سميك			16
74.74	298.97	90	85	66.67	57.30	خفيف			17
100.00	400.00	100	100	100.00	100.00	سميك			18
49.45	197.81	55	50	40.00	52.81	خفيف	10	امونيوم كلوريد+ كينوزان (5جم/لتر)	19
67.63	270.51	70	65	40.00	95.51	سميك			20
57.23	228.93	65	60	50.00	53.93	خفيف			15
79.85	319.42	80	75	66.67	97.75	سميك			22
66.68	266.72	75	70	66.67	55.06	خفيف			20
90.97	363.88	85	80	100.00	98.88	سميك			24




شكل (5، 6) يوضحان معامل الجودة الكلية لأفضل العينات المعالجة




شكل (7، 8) يوضحان معامل الجودة الكلية لأقل العينات المعالجة

من الجدول (18) والشكل (5، 6) يتضح أن العينة المنتجة من قماش الشاش ذو الوزن الثقيل هي الأفضل بالنسبة لجميع خواص الأداء المختلفة بعد المعالجة (بحمض التانيك+ كيتوزان 5جم/لتر) وبتركيز مادة المعالجة 20% وذلك بمساحة مثالية (400) ومعامل الجودة (100%)، كما يتضح من الجدول (18) والشكل (7، 8) أن العينة المنتجة من قماش الشاش الخفيف المعالج (كلوريد الامونيوم) وبتركيز مادة المعالجة 10% هي الأقل بالنسبة لجميع خواص الأداء وذلك بمساحة مثالية (168.90) ومعامل الجودة (42.22)، وبالمقارنة بين العينات المعالجة وغير المعالجة بالنسبة لمقاومة نمو البكتريا يتضح ان العينات الغير معالجة لا تعطى اى مقاومة لنمو البكتريا سواء Staphylococcus او E-coli كما هو موضح بالشكل (9-10) وهذا ما يتفق مع هدف البحث.



شكل (9) شكل نمو بكتريا E-coli على القماش الخفيف /الثقيل الغير معالج ويعمل مسح الكتروني (SEM) لسطح أفضل واقل عينه للقماش المنتج تحت البحث, وجد الاتي :



شكل (11) افضل العينات المنتجة تحت البحث وشكل (12) اقل العينات المنتجة تحت البحث بعد المعالجة ويوضح الماسح الإلكتروني مورولوجيا السطح للأقمشة المنتجة تحت البحث حيث يتضح وجود مواد المعالجة علي سطح القماش اي كانت نوعها وذلك كما يتضح في الشكل (11، 12) الخلاصه:

من خلال النتائج السابقة يتضح لنا ما يلي:

- 1- يوجد علاقة طردية بين تركيز مادة المعالجة ووزن المتر المربع حيث كلما زاد التركيز زاد وزن المتر المربع.
- 2- توجد علاقة عكسية بين زمن امتصاص الماء وقابلية الاقمشة لامتناس الماء حيث كلما زاد زمن الامتناس قلت قابلية الاقمشة لامتناس الماء
- 3- توجد علاقة طردية بين تركيز مادة المعالجة وقطر تثبيط نمو البكتريا موجبه الجرام Staphylococcus، وقطر تثبيط نمو البكتريا سالبة الجرام E.Coli حيث كلما زاد التركيز زاد قطر تثبيط نمو البكتريا وبالتالي تزداد مقاومة الاقمشة المنتجة تحت البحث لنمو البكتريا.

التوصيات:

- 1- الاتجاه الى استخدام مواد ذات مستوى عالي من السلامة الصحية في التجهيز ضد البكتريا.
- 2- الاتجاه الى استخدام مواد امنه وفي نفس الوقت اقتصادية مقارنة بمثلاتها المستخدمة في التجهيز النهائي.
- 3- محاوله تطبيق الكثير من الدراسات على الملابس والاقمشة الطبية لتحقيق السلامة البيئية.

المراجع: References

- 1- أحمد رمزي احمد عطا الله(2011): "معايير جوده تصنيع الملابس الطبية في ضوء المتغيرات التكنولوجية", رسالة دكتوراه غير منشوره, كلية الإقتصاد المنزلي, جامعه المنوفية.
- 2- إيمان جمال الدين مسعود محمد(2014): "تأثير أساليب التعقيم على الأداء الوظيفي لملابس حجره العمليات", رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الإقتصاد المنزلي, جامعه المنوفية.
- 3- إيمان رمضان محمود (2000): "تأثير بعض المواصفات البنائية على خواص الأقمشة المنتجة لضمادات العيون لتلائم الغرض الوظيفي للاستخدام", رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الفنون التطبيقية, جامعة حلوان.
- 4- إيمان محمد على ابو طالب(2003): "تحسين خواص الضمادات الجراحية لتقي بغرض الأداء الوظيفي للاستخدام النهائي", رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الفنون التطبيقية, جامعة حلوان.
- 5- امل بسيوني, نشوة عبد الرؤوف, اسمهان النجار(2010): "دراسة تأثير عمليات التعقيم البخار على بعض خصائص المنسوجات الطبية", المؤتمر الدولي الثاني للفنون التطبيقية بدمياط, نوفمبر.
- 6- إلهام عبد العزيز محمد(2010): "تأثير بعض المعالجات الكيميائية والتراكيب البنائية على الخواص الوظيفية للأقمشة المستخدمة لعلاج مرضي قرح الفراش", رسالة دكتوراه غير منشوره, كلية الإقتصاد المنزلي, جامعه المنوفية. تحذف عند حذف البراجراف في المقدمة
- 7- أميرة محمد وفاء الدين(2009): "دراسة إمكانية تحسين خواص بعض الأقمشة الطبية لمقاومة البكتريا للإيفاء بالغرض الوظيفي للاستخدام النهائي", رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الإقتصاد المنزلي, جامعه المنوفية.
- 8- تامر مصطفى سمير عبد الحميد حمودة (2002): "دراسة مقارنة لكفاءة أداء المنتجات المنسوجة وغير المنسوجة في الاستخدام كأقمشة طبية", رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الفنون التطبيقية, جامعة حلوان.
- 9- جون بوستجيت, ترجمة عزت شعلان(1985): "الإنسان والميكروبات", عالم المعرفة, الكويت, العدد(88), ابريل
- 10- حسن عوض حسن الجندي(2014). الإحصاء والحاسب الآلي: تطبيقات IBM SPSS Statistics V21 مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى.
- 11- خالد عز الدين محمود صالح (1990): "إمكانية إنتاج أقمشة ذات خواص مناسبة تستخدم في بعض المجالات الطبية(جروح الحرائق)", رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الفنون التطبيقية, جامعة حلوان.
- 12- عادل جمال الدين الهنداوي, مني عبد الهادي شاهين, سوزان عادل عبد الرحيم (2013): " تأثير اختلاف وزن الأقمشة غير المنسوجة على خواص بعض الملابس الطبية", مجلة بحوث الاقتصاد المنزلي, كلية الإقتصاد المنزلي, جامعه المنوفية, مجلد(23), يناير.

- 13- **على على حبيش وآخرون(2000):** " الاتجاهات الحديثة في تحضير وتجهيز الاليف النسجية", مكتبة شعبة بحوث الصناعات النسجية, المركز القومي للبحوث, القاهرة.
- 14- **مرودة عاطف على عبد الله(2009):** "تصميم اقمشة لاستخدامها في تدعيم جدار المعدة والاثني عشر", رسالة دكتوراه غير منشوره, كلية الفنون التطبيقية, جامعة حلوان.
- 15- **مها طلعت السيد خلف الله(2009):** "تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المستخدمة في المجال الطبي بتجهيزها لمقاومة البكتريا وإزالة الإتساخ", رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الإقتصاد المنزلي, جامعه المنوفية.
- 16- **هبة خميس عبد التواب مبروك(2007):** "معايير جوده تصميم وانتاج بعض المنتجات النسيجية المستخدمة في الغرف الجراحية", رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الفنون التطبيقية, جامعة حلوان.
- 17- AATCC, TEST MOTHOD 79-1992
- 18- ASTM Standard Test method D, 1910-64 (1970).
- 19- **Bhauvanesh gupta, Roopali Agorwal & M S Alam(2010) :** " textile – based smart wound dressings, indian journal of fiber & textile research, Vol,35, joun, pp.174-187.
- 20- **Deepti Gupta and Somes Bhaumik (2007):** Antimicrobial treatments for textile", Indian Journal of Fiber and Textile Research, vol. 32,pp.254-263, June.
- 21- **David Rigby Associates (2002):** "Technical textile and nonwovens", World market forecasts to 2010, Research and Markets, Dublin.
- 22- **Deepti Gupta (2011):** " Functional Clothing-Definition and classification", Indiana Journal of Fiber & Textile Research Vol (36), December.
- 23- **Fisher, G (2006):** " Medical and hygiene textile", initiatives for growth 50 case studies from international business, 2nd edn, International Newsletters Ltd, Droitwich, Worcester.
- 24- **Ghada Morshed, M.A. Mashahit and M.A. Ramadan(2012):**" Acomparative study between chitosan and povidone and iodine as dressing solution for chronic wounds, KASR EL AINI MEDICAL JOURNAL 18.
- 25- **Kantima Juntarapun& Chutimon Satirapipathkul (2012):** Antimicrobial Activity of chitosan and Tannic acid on Cotton Fibrous Materis, international Conference: Textiles & Fashion , July 3-4, 2012, Bangkok Thailand.

- 26- **Iana Perelshteina, Elena Rudermana, Antonio Franceskob, Margari da M. Fernandesb, Tzanko Tzanovb, Aharon Gedankena (2014) :** Tannic acid NPs – Synthesis and immobilization onto a solid surface in a one-step process and their antibacterial and anti-inflammatory properties, ultrasonic sonochemistry, November, Pages 1916-1920, Vol 21, issue 6.
- 27- **Majeti N. V Ravi Kumar (2000):** "Reactive and Functional Polymers", A review of chitin and chitosan applications, Volume(46), Issue (1), November.
- 28- **Mccurry-(2002):** "Antimicrobial Textile Are on The way".
- 29- **Parkash, D. Pardeshi & Sujata, G. Manjrekar (2002):** "Medical Textile: New Avenue of Textile applications", The Indian Textile Journal, May.
- 30- **Rehab.M.Aly, Awatef ".B, M.A.ramadan(2015):** " Treatment of Gauze Fabrics with Chitosan loaded Silver Nanoparticles for Use in Medical field" International Design Journal, Volume 5, Issue 2, pp 351-359 .
- 31- **Rigby, AJ & Anand, SC (2000):** "Medical textiles", in eds AR Horrocks & SC Anand, Handbook of technical textiles, Woodhead Publishing, Cambridge, England, ch.15
- 32- **Selvaraj Dhivyaa,b, Viswanadha Vijaya Padmab, Elango Santhini (2015):** "Wound dressing", A review Biomedicine (Taipei), Dec, 5(4) :22
- 33- **Willi Paul and Chandra P. Sharma (2004):** "Chitosan and Alginate Wound Dressing", Trends Biomater. Artif. Organs, Vol(18),(1).m

Use of tannic acid and ammonium chloride to improve some of the performance properties of gauze fabrics

Abstract

The research aims to determine the effect of the treatment of gauze fabrics with Ammonium Chloride and Tannic acid and to achieve the most suitable treatment for each of them. Also, the best treatment materials under the research with chitosan at 5 g / L were obtained to improve the performance properties of gauze fabrics, Fabrics of gauze of different weight (light - heavy). The fabrics produced at different concentrations of ammonium chloride and tannic acid (10% -15% -20%) were treated separately and each treated with 5% / 5% chitosan. The drying was done at room temperature with some laboratory tests of the produced gauze fabrics Treated and untreated (weight per square meter, water absorption, microbial tests, growth of Escherichia coli and Staphylococcus, electronic scanner). The results showed that the treatment of heavyweight gauze fabrics (tannic acid + chitosan 5 g / l) and the concentration of tannic acid (20%) was the best produced for all different performance properties with an ideal area of 400 and 100% The samples produced under the research were light gauze treated with ammonium chloride, with a concentration of 10% with an ideal area of 168.90 and a quality coefficient of 42.22%. The results showed a marked improvement in most measured properties, especially inhibition of treated bacteria, Non-treated non-resistant to the bacteria

Key words: textile processing - gauze - chitosan - ammonium chloride - tannic acid - medical dressings.