

دراسة تأثير عملية الغسيل على ظاهرة الإنكماش للأقمشة المخلوطة المنسوجة المحاكة وغير المحاكة

أ.م.د/آية محمد فوزى لبشتين
أستاذ الملابس والنسيج المساعد
كلية التربية النوعية – جامعة طنطا

الملخص :

بسبب عمليات الغسيل المنزلية تعتبر عمليات الفحص لثبات الأبعاد للمنتجات النسجية عموماً والأقمشة المنسوجة على وجه الخصوص فى غاية الأهمية كما أنها مكلفة وتستهلك الكثير من الوقت بصفة عامة ، و يعتبر إنكماش الأقمشة نتيجة غسلها وأثناء المعالجات الرطبة تمثل خسارة للمصنعين والمستهلكين وتجار الأقمشة. وتهدف هذه الدراسة إلى فحص ظاهرة الإنكماش نتيجة عمليات الغسيل للأقمشة المخلوطة من القطن والبولي استر و المنسوجة سواء المحاكة أو الغير محاكة. لذا تم دراسة تأثير نوع التركيب النسجى ، كثافة خيوط اللحمة ، عدد دورات الغسيل ونسبة خلط الألياف القطنية على نسب انكماش هذه الأقمشة. تم إجراء تحليل التباين فى اتجاهين لإظهار التأثيرات المعنوية لمتغيرات الدراسة على نسب الإنكماش للأقمشة المخلوطة. نتائج هذه الدراسة أظهرت التأثير المعنوى لمتغيرات الدراسة على نسب انكماش الأقمشة المخلوطة.

الكلمات الدالة : الإنكماش – الأقمشة المنسوجة – عملية الحياكة .

A study of shrinkage of sewn and un-sewn woven blended fabrics

Abstract

Due to the home laundering, investigation of dimensional change in textile products and woven fabrics in particular is an important, costly and time consuming process. In general, fabric shrinkage of sewn and un-sewn woven fabrics because of their home laundings represents losses for manufacturers, retailers and end-users. This study aimed at investigating the shrinkage phenomenon of sewn and un-sewn woven blended fabrics. The effects of fabric weave structure, the number of washing cycles, weft yarn density, and blending ratio on the amount of fabric shrinkage were investigated. Two-way analysis of variance was conducted to demonstrate the significant effects of these variables on shrinkage of woven blended fabrics. The findings of this study revealed that all these independent variables have a significant influence on woven fabric shrinkage.

Key words: shrinkage- woven fabrics- Sewing .

المقدمة والمشكلة البحثية :

تتعرض الأقمشة المنسوجة للعديد من المعالجات الرطبة والتجهيزات المختلفة في المحاليل المائية كما تتعرض الملابس لعمليات الغسيل المتكررة . تؤدي هذه العمليات إلى تغير في أبعاد الأقمشة المنسوجة و الملابس. هذه الظاهرة الغير مرغوبة تعرف بإنكماش الأقمشة. ويحدث الإنكماش بالأقمشة القطنية عند الإبتلال والغسيل وخاصة لأول مرة ، ويزيد الإنكماش في وجود مواد قلوية نظراً لإنتفاخ الألياف ويكون ذلك على حساب الطول لهذه الألياف (ولاء زين، ٢٠١٠). ويمثل انكماش الأقمشة خسارة للمصنعين والمستهلكين وتجار التجزئة كما تؤثر بالسلب على جودة ومظهرية الملابس وتتراوح نسبة الإنكماش في تلك الأقمشة بين (٢-٥%) حسب نوع القطن ونسبته (ألفت خليل، ٢٠١٠). وتعتبر صناعة النسيج حلقة الوصل الرئيسية بين المنتجين والمستهلكين ، فالمنتج الملبسى يتأثر بالعديد من العلاقات المشتركة بين كل من الألياف والخيوط والقماش وهو ما يعرف بالتركيب البنائى النسجى والذي يعد من أهم العوامل الرئيسية التى تحدد جودة المنتج (عادل الهنداوى ، وآخرون، ٢٠١٤). ثم يأتي تأثير جودة الحياكة بالعوامل المختلفة المؤثرة عليها من نوع الغرزة ، نوع الوصلة، خواص خيط الحياكة، ومدى ملائمة تلك العوامل مع التركيب النسجى ، الخامة ، نسبة الخلط ،... الخ (Vaida Dobilaite and Milda Juciene, 2006).

لذلك فقد تحددت مشكلة البحث في دراسة ظاهرة انكماش الأقمشة المنسوجة والمخلوطة من ألياف القطن والبولى استر بنسب خلط مختلفة للألياف القطنية ودراسة تأثير التركيب البنائى لهذه الأقمشة وكذلك عدد مرات الغسيل على نسب الإنكماش. وتركزت مشكلة البحث فى الإجابة على التساؤلات التالية :

- ١- ما تأثير كثافة خيط اللحمة فى الأقمشة المنسوجة و المخلوطة من ألياف البولى استر والقطن على نسب انكماش هذه الأقمشة سواء المحاكة والغير محاكة.
- ٢- ما تأثير النسبة المئوية لألياف القطن المخلوطة بالبولى استر على نسبة مساحة الإنكماش للأقمشة المنسوجة والمخلوطة سواء للأقمشة المحاكة والغير محاكة.
- ٣- ما تأثير التراكيب النسجية للأقمشة المنسوجة والمخلوطة من ألياف القطن والبولى استر على نسب انكماش هذه الأقمشة المحاكة والغير محاكة.

٤- ماتأثير عدد دورات الغسيل على نسب الإنكماش للأقمشة محل الدراسة سواء المحاكاة أو الغير محاكاة.

أهداف البحث:

- تحديد احد أهم المشكلات التي تواجه المنتجين والمصدرين للأقمشة المنسوجة والملابس الجاهزة مثل مشكلة الإنكماش ومحاولة دراستها وإيجاد أفضل النتائج لمعالجتها .
- قياس أثر المتغيرات التالية : كثافة خيط اللحمة ، نوع التركيب النسجي ، عدد دورات الغسيل والنسبة المئوية لخلط الألياف القطنية على نسب الإنكماش للأقمشة المنسوجة والمخلوطة من القطن والبولى استر .
- تحديد تأثير عملية الحياكة للأقمشة المنسوجة على نسب الإنكماش ومقارنتها بالأقمشة الغير منسوجة .
- تحديد أقل نسب انكماش للأقمشة المنسوجة عند المستويات المختلفة للمتغيرات المدروسة أثناء الدراسة .

أهمية البحث:

- تقديم مقترحات لحل بعض المشكلات التي تواجه المنتجين والمصدرين وتجار التجزئة سواء فى مجال الأقمشة المنسوجة أو الملابس وخصوصا مشكلة تغير الأبعاد نتيجة المعالجات المائية لهذه الأقمشة.
- مواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة فى مجال المنسوجات والأقمشة الحديثة للملابس الجاهزة والخاص بالأقمشة المخلوطة من ألياف القطن والبولى استر .

فروض البحث:

- ١- وجود تأثير ذو دلالة معنوية لكثافة خيط اللحمة فى الأقمشة المنسوجة و المخلوطة من ألياف البولى استر والقطن على نسب انكماش هذه الأقمشة سواء المحاكاة والغير محاكاة.
- ٢- وجود تأثير ذو دلالة معنوية للنسبة المئوية لألياف القطن المخلوطة بالبولى استر على نسبة مساحة الإنكماش للأقمشة المنسوجة والمخلوطة من كلا النوعين من الألياف سواء للأقمشة المحاكاة والغير محاكاة.
- ٣- وجود تأثير ذات دلالة معنوية بين التراكيب النسجية للأقمشة المنسوجة والمخلوطة من ألياف القطن والبولى استر ونسب انكماش هذه الأقمشة المحاكاة والغير محاكاة.

٤- وجود تأثير ذات دلالة معنوية لعدد دورات الغسيل على نسب الإنكماش للأقمشة محلاً الدراسة سواء المحاكاة أو الغير محاكاة.

أدوات البحث :

- ١- القماش المنتج المستخدم تحت البحث بالمتغيرات المختلفة .
- ٢- الأجهزة والمعدات الخاصة بحياكاة وغسيل عينات البحث .
- ٣- برنامج الإحصاء التطبيقي لمعالجة وتحليل البيانات احصائياً .

منهج البحث :

يستخدم البحث المنهج الوصفي التجريبي التحليلي لتوضيح العلاقات بين المتغيرات التي تناولها البحث ولتحقيق الهدف المرجو .

حدود الدراسة :

الحد المكاني : شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى - المركز القومي للبحوث بالقاهرة .

مصطلحات البحث :

- الإنكماش: هو التغير في أبعاد القماش أو الملابس نتيجة تأثير قوى بطاقة أو بتغير في البيئة المحيطة والتي تسمح للأقمشة إما بالإسترخاء أو دفعها للتحرك في اتجاه معين (Chakraborty, M.and others, 1997)

- الأقمشة المنسوجة : هي عبارة عن تركيب بنائي يعتمد على تعاشق الخيوط الطولية (السداء) مع الخيوط العرضية (اللحمة) بزوايا تقاطع مختلفة حيث يختلف التعاشق تبعاً للتركيب النسجي (Radwan,S.,S.2016) .

- عملية الحياكة : تعرف بأنها عملية تجميع أجزاء القطع الملبسية ، وهي عملية لتثبيت قطعتين من القماش أو أكثر بإستخدام خيط واحد أو أكثر مع توافر عوامل جودة الحياكة ، كما عرفت الحياكة تبعاً للنظام البريطاني رقم ٣٨٧٠ لعام ١٩٦٥ على أنها عملية ربط أو وصل طبقتين من القماش (محمد البدرى، ٢٠٠٩)

١- الدراسات السابقة والإطار النظرى:

يتم تجهيز وغسيل الأقمشة القطنية فى محاليل مائية ومن ثم يحدث تغير ملحوظ فى أبعادها، هذه الظاهرة الغير مرغوبة تعرف بما يسمى "انكماش الأقمشة" ويتم معالجة تلك

الظاهرة أثناء عملية التصنيع بترطيب القماش ثم تبخيرة ثم فردة في المكواه الفرادة ثم تمريره بين الدرفيل والحزام فينكمش القماش إلى العرض الطبيعي له تحت تأثير الضغط والحرارة الواقعين عليه بين الدرفيل والحزام ، ويمر القماش على درفيل آخر ساخن محاط بطبقة من اللباد وذلك لتثبيت القماش في وضعه النهائي وقد يضاف إلى القماش المراد تجهيزة بعض الراتجات قبل تمريره في الماكينة وذلك للحصول على بعض التجهيزات الخاصة مع ابقاء المناعة ضد الإنكماش (دعاء فوزى، ٢٠٠٦)، ويعتبر عدم التحكم في انكماش الأقمشة المنسوجة واحد من الصعوبات الكبرى التي تواجه تجهيز هذه الأقمشة ، حيث أنه لا يمكن التنبؤ بهذا الإنكماش نتيجة العدد الهائل لعمليات التجهيز التي من الممكن أن يتعرض لها القماش المنسوج (Card, A. and others, 2006). والإنكماش الذي يحدث نتيجة ابتلال الأقمشة ومن ثم تجفيفها بعد ذلك يمكن اعتباره إما ان يكون انكماش استرخائي أو انكماش نتيجة الانتفاخ أو انكماش نتيجة التلبد felting shrinkage والنوعين الأولين من أنواع الإنكماش يتصلوا مباشرة بالأقمشة القطنية أما النوع الثالث من الإنكماش يختص فقط بالأقمشة الصوفية (Higgins, L., 2006)، (Onal, L., Candan, C., 2003) ، ومن الناحية العملية يمكن تقليل الآثار الضارة للإنكماش بتطبيق عملية انكماش الضغط المعروفة بعملية الصقل (السفرة). ولكن من المهم دراسة المصادر الحقيقية لهذه الآثار (Dipayan (Dipayan, Rashmi T., and D., 2013). وقد وجد (Horrocks, A.R. & Anand, S.C. 2000) أن التركيب البنائي للأقمشة المنسوجة ، نوع الألياف ، الكثافة الخطية للخیوط ، وطول الغرزة في أقمشة التريكو وطرق الاسترخاء والتجهيزات المختلفة هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على نسب الإنكماش التي تحدث في الأقمشة. وقد لوحظ أن زيادة نسب انتفاخ الشعيرات في المحاليل المائية تؤدي إلى زيادة نسب الإنكماش للأقمشة المنسوجة منها ، وقد أشار أيضاً (B. Necká and D. Das, 2007) أن زيادة نسب الإستطالة في الألياف تؤدي إلى زيادة نسب الإنكماش الاسترخائي في الأقمشة المصنوعة من هذه الألياف. ونمر الخيوط ومستويات البرم فيها يلعب كلاهما دوراً هاماً ومؤثراً في التركيب البنائي للخيط ومن ثم في تحديد قيم الإنكماش الإسترخائي للأقمشة المنسوجة . وقد لوحظ عموماً أن الأقمشة المنسوجة من خيوط رفيعة وذات برمات أعلى تظهر نسب أعلى من الإنكماش (Alsaid, Ahmed, and others, 2013).

- تناولت دراسة (طارق صالح ، أحمد محمود، ٢٠٠٥) مميزات خلط الألياف :

حيث يعتقد الكثير بأن الخلط يقلل من جودة الأقمشة خاصة اذا كان الخلط مع ألياف صناعية فقط و هذا غير صحيح حيث اثبتت الدراسات العلمية أن اضافة الألياف الصناعية الى الألياف الطبيعية تعمل على تحسين خواص الأقمشة الناتجة وتعويض النقص في خواص الألياف الطبيعية فضلا عن تخفيض سعر تكلفتها ، غير ان الميزة التي تكتسبها ليست من الناحية الاقتصادية فقط بل من الناحية التكنولوجية لتطوير أنواع مختلفة من الأقمشة بخواص تناسب أغراض الاستعمال المختلفة ، و الآن أصبح المستهلك يقبل على شراء الأقمشة المخلوطة بالشعيرات الصناعية بناء على كفاءتها العالية لأغراض الاستعمال وسعرها المناسب.

- النتائج المترتبة على غسيل الملابس ذات الأقمشة المخلوطة:

عند غسيل هذه الملابس تعطي مظهرية أفضل من مظهر الملابس المصنوعة من القطن فقط ولكن هذا مشروط بدرجة الحرارة فيجب ألا تزيد عن ٨٨ وذلك بسبب خاصية التعجن للألياف البوليستر فاذا اقتربت درجة حرارة الغسيل من ١٠٠ فانه يعطي مظهر سئ ويكون في هذه الحالة الملابس المصنوعة من القطن فقط تعطي مظهر أفضل (نجلاء فوزى، ٢٠٠٩).

مما سبق ومن خلال الدراسات السابقة فإنها تختص بدراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية للأقمشة المنسوجة والقليل من هذه الأبحاث عمل على دراسة الإنكماش فى أقمشة التريكو والأقمشة المنسوجة خصوصا الغير محاكة. لذلك وعلى حد علم الباحث لا توجد دراسات تختص بفحص الإنكماش فى الأقمشة المنسوجة المحاكة . لذا تهدف هذه الدراسة إلى تقييم إنكماش الأقمشة المنسوجة المخلوطة من ألياف القطن والبولى استر المحاكة والغير محاكة و تأثير كثافة خيوط اللحمة ، عدد دورات الغسيل ، التركيب النسجى ونسب خلط الأقمشة المنسوجة على نسب انكماش هذه الأقمشة محل البحث.

٢- الخطوات الإجرائية للبحث :


تم انتاج الأقمشة المستخدمة تحت البحث بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بالمواصفات التالية:

تم نسج ٤٨ عينة قماش على ماكينة نسيج ذات قذف هوائى من طراز بيكانول أومنى بسرعة ٨٦٠ حدفة / دقيقة. أنتجت هذه الأقمشة بثلاث تراكيب نسجية مختلفة وهى على


التوالى سادة ١/١ ، ميرد ١/٢ وأطلس ٦. كل تركيب نسجى تم إنتاجه بأربعة كثافات لحمة مختلفة وهى ٤٥ ، ٥٥ ، ٦٠ و ٧٠ حدفة/بوصة. كل من خيوط السداء واللحمة تم غزلهم من قطن مصرى جيزة ٨٦ بنمرة خيط ١/٣٠ إنجليزى. تم تثبيت كثافة خيوط السداء فى كل عينات القماش تحت الدراسة عند كثافة ٦٠ خيط/ بوصة. تم غزل خيوط اللحمة من خلط ألياف القطن جيزة ٨٦ بألياف البولى استر بنسب خلط مختلفة للألياف القطنية (خلط بالوزن) وهى على التوالى ٣٥% ، ٥٥% ، ٦٥% و ١٠٠%. خصائص الأقمشة المنسوجة تحت الدراسة يتم عرضها فى جدول (١) التالى ، شكل (١) يوضح منظرعام للتراكيب النسجية المستخدمة فى هذه الدراسة.

جدول(١): خصائص الأقمشة المنسوجة والمخلوطة من ألياف القطن والبولى استر تحت الدراسة.


التركيب النسجى	كثافة اللحمة (حدفة/بوصة)	كثافة السداء (خيط / بوصة)	نسبة الخاط (قطن : بولى استر)	نمرة خيط السداء (انجليزى)	نمرة خيط اللحمة (انجليزى)
سادة ١/١	٤٥	٦٠	٦٥ : ٣٥	١/٣٠	١/٣٠
ميرد ١/٢	٥٥		٤٥ : ٥٥		
أطلس ٦	٦٠		٣٥ : ٦٥		
	٧٠		١٠٠ : صفر		



سادة ١/١




ميرد ١/٢



أطلس ٦

شكل (١): التراكيب النسجية المستخدمة محل البحث.



شكل (٢): منظر عام للوصلة من نوع SSa_1 بغرزة من نوع ٣٠١ .



شكل (٣): منظر عام للغرزة المستخدمة فى الحياكة من نوع ٣٠١ .

من كل نوع من عينات القماش المنسوجة يتم قطع ثمانية عينات بأبعاد ٣٥ سم × ٣٥ سم وتترك هذه العينات فى جو قياسى (٢٠ درجة مئوية ونسبة رطوبة ٦٥%) لمدة ٢٤ ساعة. نصف هذه العينات تترك بدون حياكة والنصف الأخرى يتم قطعه من المنتصف فى اتجاه السداء ثم حياكته مرة أخرى فى اتجاه اللحمة بوصلة حياكة من النوع SSa-1 (شكل ٢) وبغرزة من نوع ٣٠١ (شكل ٣). الغرزة من نوع ٣٠١ تعطى وصلات قوية بأقل استهلاك لخيط الحياكة ، لذلك فهى شائعة الاستخدام فى معظم صناعات الملابس الجاهزة (Cary, N.C.,2008) لذلك تم استخدامها فى هذه الدراسة. تم حياكة عينات القماش محل الدراسة بخيط حياكة من البولى استر ١٠٠% (٣ طبقات) بنمرة ٣٠ تكس وباستخدام إبرة حياكة نمره (٧٠)، طول غرزة الحياكة (٢مم) وكانت كثافة الغرز (٥ غرزة/سم). تم استخدام ١/٢ بوصة كسماح للغرزة seam allowance .

بعد ذلك ، وباستخدام شبلونة بأبعاد ٢٥ سم × ٢٥ سم وباستخدام حبر ثابت وقلم خاص تم وضع علامات على عينات القماش المحاكاة والغير محاكاة المسافة بين كل علامتين متقابلتين هو ٢٥ سم. بعد تثبيت العينات وقطعها ثم وصلها وتعليمها ، تم غسل جميع العينات فى ماكينة غسل أوتوماتيكية منزلية بعدد ١، ٣ و ٥ و ١٠ دورات غسل على التوالى، تم إجراء كل دورة غسل باستخدام مسحوق الغسيل عند درجة حرارة ٤٠

درجة مئوية ولمدة ٣٠ دقيقة. بعد كل دورة غسيل يتم تجفيف العينات في مجفف عند درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية ولمدة ٣٠ دقيقة. بعد ذلك يتم تكييف العينات في جو قياس ثم قياس نسب الإنكماش بها. تم قياس المسافة بين العلامات على عينات القماش المحاكاة والغير محاكاة قبل وبعد دورات الغسيل المختلفة.

تم قياس نسب الإنكماش في عينات القماش المحاكاة والغير محاكاة طبقاً للمواصفة AATCC 96-2004 (٢٢) باستخدام المعادلة التالية :

$$Shrinkage, \% = \frac{L_0 - L}{L_0} \times 100$$

حيث L_0 هو المسافة بين العلامتين على القماش قبل عملية الغسيل و L المسافة بين العلامتين على القماش بعد عملية الغسيل

٣- التحليل الإحصائي:

طبقاً لعدد العوامل المدروسة في هذا البحث والموضح بجدول (١) السابق نجد أنها أربعة عوامل وهي : التركيب النسجي (ثلاث مستويات) وكثافة خيط اللحمية (أربعة مستويات) ونسبة خلط الألياف القطنية (أربعة مستويات) وباقي العوامل ثابتة. لذلك فعدد عينات القماش التي تم أنتاجها محل البحث هو $3 \times 4 \times 4 = 48$ عينة.

لدراسة تأثير العوامل محل البحث على نسب الإنكماش للعينات المحاكاة والغير محاكاة تم استخدام تحليل التباين بواسطة برنامج SPSS . تم دراسة معنوية تأثير العوامل محل الدراسة على نسب انكماش عينات القماش عند مستوى معنوية ٠.٠٠٥ و ٠.٠٠١. تم دراسة التأثير المعنوي (التأثير الأساسي) لكل عامل على حدة ورسمه بيانياً باستخدام برنامج أكسيل.

لإستنتاج العلاقة الخطية التي تربط بين العوامل محل البحث ونسب انكماش عينات القماش تم استخدام تحليل الإنحدار الخطي، وتكون العلاقة الخطية بين العوامل محل البحث ونسب انكماش القماش كما يلي :

$$ص = أ + ب \times س$$

حيث: ص = نسبة انكماش عينات القماش المحاكاة والغير محاكاة (%)

أ = ثابت

س = العوامل المتغيرة محل البحث (عدد دورات الغسيل ، --الخ)

ب = معامل الإنحدار .


تم أيضا حساب معامل الارتباط الذى يوضح قوة واتجاه الإرتباط بين المتغير التابع (نسبة الإنكماش) والمتغير المستقل (متغيرات الدراسة). تتراوح قيمة معامل الارتباط بين -١ و ١+. كلما اقترب معامل الارتباط من ١+ يعنى ذلك أن العلاقة بين المتغيرين طردية وقوية وعلى العكس من ذلك تكون العلاقة سلبية وقوية لو اقترب معامل الارتباط من -١.

٤- النتائج والمناقشة:

أولاً: تأثير كثافة خيط اللحمة على نسبة إنكماش القماش المحاك وغير محاك

جدول (٢) نتائج إنكماش الأقمشة فى اتجاه اللحمة عند كثافات اللحمة المختلفة للأقمشة المحاك وغير المحاك

كثافة خيط اللحمة	70	60	55	45
محاك	9	8.5	7	6.5
غير محاك	10	9.7	8.2	7



شكل (٤) : تأثير كثافة خيط اللحمة على متوسط مساحة الإنكماش للأقمشة المخلوطة المحاك وغير المحاك

فى هذه الدراسة تم نسج عينات القماش بأربعة كثافات مختلفة لخيط اللحمة وهى على التوالي ٤٥ ، ٥٥ ، ٦٠ و ٧٠ حذفة/بوصة ، ويوضح جدول (٢) نتائج إنكماش الأقمشة فى اتجاه اللحمة عند كثافات اللحمة المختلفة للأقمشة المحاك وغير المحاك ، كما يشير شكل (٤) إلى التأثير الطردى المعنوى لكثافة خيط اللحمة على نسبة الإنكماش للأقمشة المخلوطة سواء المحاك وغير المحاك. حيث أدت زيادة كثافة خيط اللحمة إلى زيادة نسبة إنكماش القماش بعد الغسيل وذلك بسبب زيادة المساحة من القماش المعرضة للغسيل بزيادة كثافة

للحمة. أثبت التحليل الإحصائي أن زيادة كثافة خيط اللحمة من ٤٥ حدفة/ بوصة إلى ٧٠ حدفة / بوصة قد أدت إلى زيادة نسب الانكماش للأقمشة المحاكاة وغير المحاكاة بنسبة ٣٨% و ٤٢% على التوالي . كما يتضح من هذا الشكل أن نسب الإنكماش في الأقمشة المحاكاة كانت اقل بنسبة معنوية عن مثيلاتها غير المحاكاة وذلك بسبب أن عملية الحياكة تعمل ازدحام Jamming للخياط داخل القماش مما تقلل من حركة الخيوط داخل مقطع القماش ومن ثم تقليل نسبة انكماشها.والعلاقة بين كثافة خيوط اللحمة ونسبة الإنكماش للأقمشة المحاكاة وغير المحاكاة هي علاقة خط مستقيم بالشكل التالي:

$$\text{نسبة انكماش القماش (المحاك)} = 0.108 \times \text{كثافة اللحمة} + 1.057$$

$$\text{نسبة انكماش القماش (غير المحاك)} = 0.127 \times \text{كثافة اللحمة} + 1.427$$

أثبت التحليل الإحصائي أن معامل الارتباط بين كثافة خيط اللحمة و نسبة انكماش القماش المحاك وغير محاك هي على التوالي ٠.٩٥ و ٠.٩٥ وهي معاملات ارتباط قوية موجبة.

وتشير نتائج التحليل الإحصائي في جدول (٣) إلى التأثير المعنوى عند مستوى معنوية ٠.٠٥ و ٠.٠١ لنوع القماش وكثافة خيط اللحمة على التوالي على نسبة الإنكماش في الأقمشة محل الدراسة. كما يتضح أن نسبة مشاركة نوع القماش و كثافة خيط اللحمة في التأثير على نسبة الإنكماش هي على التوالي ٨.٢% و ٤٩.٥%.


جدول(٣) : نتائج تحليل التباين لتأثير نوع القماش وكثافة خيط اللحمة على نسبة

انكماش القماش المخلوط

مصدر الاختلاف	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية	نسبة مشاركة العامل في التأثير
نوع القماش	٥.٧٠٤	١	٥.٧٠٤	٥.٢١٥	٠.٠٣٦	٤.٤٩٤	٨.٢
كثافة اللحمة	٢٩.٧١٤	٣	٩.٩١٤	٩.٠٦٤	٠.٠٠٠٤	٣.٢٣٩	٤٩.٥
التداخل	٠.٤٩١٤	٣	٠.١٦٤	٠.١٥٠	٠.٩٢٨	٣.٢٣٩	٥.٢
الخطأ	١٧.٥	١٦	١.٠٩٤				
المجموع الكلى	٥٣.٤٣٦	٢٣					

ثانياً : تأثير عدد دورات الغسيل على نسبة انكماش القماش المحاك وغير المحاك
جدول (٤) نتائج انكماش الأقمشة في اتجاه اللحمة عند دورات الغسيل المختلفة للأقمشة
المحاكاة وغير المحاكاة

عدد دورات الغسيل	1	3	5	10
محاك	2	4	7	9
غيرمحاك	2.5	5.5	9	11



شكل (٥) تأثير عدد دورات الغسيل على متوسط مساحة الإنكماش للأقمشة المخلوطة
المحاكاة وغير المحاكاة

تم غسل عينات القماش المحاك وغير المحاك بعدد ١، ٣، ٥ و ١٠ دورة غسيل على الترتيب ، من نتائج جدول (٤) لإنكماش الأقمشة في اتجاه اللحمة عند دورات الغسيل المختلفة للأقمشة المحاكاة وغير المحاكاة و تأثير عدد دورات الغسيل على متوسط مساحة الإنكماش للأقمشة المخلوطة المحاكاة وغير المحاكاة كما في شكل (٥) يتضح التأثير الطردى المعنوى لعدد دورات الغسيل على نسبة انكماش القماش المخلوط. حيث أدت زيادة عدد دورات الغسيل على زيادة نسبة انكماش القماش أيضاً كان نوعه. وأثبت التحليل الإحصائي أن زيادة عدد دورات الغسيل إلى ١٠ دورات قد أدت إلى زيادة انكماش القماش من ٢% إلى ٩% للأقمشة المحاكاة ومن ٢.٥% إلى ١١% للأقمشة غير المحاكاة. عملية الغسيل عموماً تزيل الإجهادات الموجودة في القماش وتجعل القماش أكثر استرخاءً more relaxed مما يزيد من انكماشه بزيادة عدد دورات الغسيل. و من شكل (٥) يتضح أيضاً أن عملية الحياكة لعينات القماش قد قللت من نسب انكماشها بعد دورات الغسيل المختلفة

حيث أن عملية الحياكة تجعل الخيوط داخل مقطع القماش أكثر ثباتا وتقلل من حركتها داخل مقطع القماش مما يقلل من نسب انكماش القماش.

العلاقة بين عدد دورات الغسيل ونسبة الإنكماش للأقمشة المحاكاة وغير المحاكاة هي علاقة خط مستقيم كما يلي:

$$\text{نسبة انكماش القماش (المحاك)} = 0.771 \times \text{عدد دورات الغسيل} + 1.838$$

$$\text{نسبة انكماش القماش (الغير محاك)} = 0.916 \times \text{عدد دورات الغسيل} + 2.648$$

أثبت التحليل الإحصائي أن معامل الارتباط بين كثافة خيط اللحمة و نسبة انكماش القماش

المحاك والغير محاك هي على التوالي ٠.٩٦ و ٠.٩٤ وهي معاملات ارتباط قوية

موجبة.

جدول(٥): نتائج تحليل التباين لتأثير نوع القماش و عدد دورات الغسيل على نسبة


انكماش القماش المخلوط

مصدر الاختلاف	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية	نسبة مشاركة العامل في التأثير
نوع القماش	١٣.٥	١	١٣.٥	٥.٢٦٨	٠.٠٣٦	٤.٤٩٤	٤.١٥
عدد دورات الغسيل	٢١٢.٢٥	٣	٧٠.٧٥	٢٧.٦١٠	٠.٠٠٠	٣.٢٣٩	٧٦
التداخل	٢.٢٥	٣	٠.٧٥	٠.٢٩٣	٠.٨٣٠	٣.٢٣٩	٢.١
الخطأ	٤١	١٦	٢.٥٦٣				
المجموع الكلي	٢٦٩	٢٣					

أثبت التحليل الإحصائي الموضح بجدول(٥) التأثير المعنوي لعدد دورات الغسيل ونوع القماش على نسب انكماشها عند مستوى معنوية ٠.٠٠٥ و ٠.٠٠١. كما يتضح أن نسبة مشاركة كل من نوع القماش و عدد دورات الغسيل في التأثير على نسبة الإنكماش هي على التوالي ٤.١٥% و ٧٦%.

ثالثاً: تأثير نوع التركيب النسجي على نسبة انكماش القماش المحاك وغير المحاك
جدول (٦) نتائج انكماش الأقمشة في اتجاه اللحمة عند التراكيب النسجية المختلفة للأقمشة
المحاكاة وغير المحاكاة

التركيب النسجي	سادة	مبرد	أطلس
محاك	3	5	8
غير محاك	4	6	11



شكل (٦) : تأثير نوع التركيب النسجي على متوسط مساحة الإنكماش للأقمشة المحاك
وغير المحاكاة

لبيان تأثير التركيب النسجي على انكماش الأقمشة المنسوجة والمخلوطة من القطن والبولي
استر، تم استخدام التراكيب النسجية الرئيسية شائعة الاستخدام في الأقمشة المنتجة تحت
البحث وهي سادة ١/١ و مبرد ١/٢ وأطلس ٦ ، ونتائج جدول (٦) و شكل (٦) يوضح
العلاقة بين نوع التركيب النسجي ونسب الإنكماش للأقمشة المخلوطة المحاك وغير
المحاكاة حيث يتضح التأثير المعنوي لنوع التركيب النسجي على نسب انكماش عينات
القماش ، وأن عينات القماش ذات تركيب نسجي أطلس ٦ هي أكثر عينات القماش انكماشاً
وعينات القماش السادة هي الأقل انكماشاً وأن نسبة الإنكماش لعينات القماش المبرد تقع بين
النوعين السابقين. كما يتضح أنه لجميع التراكيب النسجية المستخدمة كانت عينات القماش
المحاكاة أقل انكماشاً من مثيلاتها الغير محاكاة. أثبت التحليل الإحصائي أن متوسط نسب
الإنكماش لعينات القماش المحاك هي ٣% ، ٥% و ٨% للتراكيب النسجية سادة و مبرد ،
اطلس على التوالي. بينما متوسط نسب الإنكماش لعينات القماش غير المحاك لنفس
التراكيب النسجية هي على التوالي ٤% و ٦% و ١١% على التوالي. نسب الإنكماش

العالية التي صاحبت عينات القماش أطلس تعود إلى زيادة التشييفات للخیوط في مقطع القماش مما يزيد ويسهل من حركتها أثناء عملية الغسيل ومن ثم انكماشها بدرجة كبيرة . في المقابل فإن التركيب المحكم للأقمشة السادة بسبب زيادة التقاطعات للخیوط في مقطعها يحد من حركة الخیوط ومن ثم يقلل من نسبة انكماشها بدرجة ملحوظة.

جدول (٧) : نتائج تحليل التباين لتأثير نوع القماش و التركيب النسجي على نسبة

انكماش القماش المخلوط

مصدر الاختلاف	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية	نسبة مشاركة العامل في التأثير
نوع القماش	١٢.٥	١	١٢.٥	٦	٠.٠٣١	٤.٤٩٤	٦.٨
التركيب النسجي	١١٢	٣	٥٦	٢٦.٨٨٠	٠.٠٠٠	٣.٢٣٩	٧٠.٢٥
التداخل	٤	٣	٢	٠.٩٦٠	٠.٤١٠	٣.٢٣٩	٠.١١
الخطأ	٢٥	١٦	٢.٠٨٣				
المجموع الكلي	١٥٣.٥	٢٣					


وتشير نتائج تحليل التباين لتأثير نوع التركيب النسجي ونوع القماش على نسب الإنكماش في جدول (٧) إلى التأثير المعنوي عند مستوى معنوية ٠.٠٥ لنوع القماش وعند ٠.٠١ للتركيب النسجي على نسبة انكماش عينات القماش محل الدراسة . من هذا الجدول يتضح أيضاً أن نسبة مشاركة كل من نوع القماش والتركيب النسجي في التأثير على نسبة الإنكماش هي على التوالي ٦.٨% و ٧٠.٠%.

نتائج تحليل التباين لتأثير نوع التركيب النسجي ونوع القماش على نسب الإنكماش تم استعراضها في جدول (٧) من هذا الجدول يتضح لنا التأثير المعنوي عند مستوى معنوية ٠.٠٥ لنوع القماش وعند ٠.٠١ للتركيب النسجي على نسبة انكماش عينات القماش محل الدراسة . من هذا الجدول يتضح أيضاً أن نسبة مشاركة كل من نوع القماش والتركيب النسجي في التأثير على نسبة الإنكماش هي على التوالي ٦.٨% و ٧٠.٠%.

رابعاً: تأثير نسبة الألياف القطنية فى القماش المخلوط على نسبة انكماش القماش المحاك وغير المحاك

جدول (٨) نتائج انكماش الأقمشة فى اتجاه اللحمة عند نسب الخلط المختلفة للقطن للأقمشة المحاك وغير المحاك

نسبة الخلط	35	55	65	100
محاك	3	5	6	9
غير محاك	4.5	6	8	11



شكل (٧) تأثير نسبة الألياف القطنية على متوسط مساحة الإنكماش للأقمشة المخلوطة المحاك وغير المحاك

تم انتاج أربعة عينات قماش مخلوطة بنسب خلط مختلفة محل البحث وهى : ٦٥:٣٥ ، ٥٥ : ٤٥ ، ٣٥ : ٦٥ و ١٠٠ : صفر (قطن:بولى استر) ، وتوضح نتائج جدول (٨) وشكل (٧) تأثير نسبة خلط الألياف القطنية فى القماش على نسب انكماش عينات القماش المحاك وغير المحاك كما يتضح التأثير المعنوى الخطى والطردي لنسبة خلط الألياف القطنية على نسب انكماش عينات القماش المحاك وغير المحاك. حيث أدت زيادة نسبة خلط الألياف القطنية إلى زيادة نسب انكماش عينات القماش المنسوجة منها سواء عينات القماش المحاك والغير محاك. وأثبت التحليل الإحصائى أن زيادة نسبة خلط الألياف القطنية من ٣٥% إلى ١٠٠% قد أدت إلى زيادة نسب انكماش عينات القماش من ٣% إلى ٩% للعينات المحاك ومن ٤.٥% إلى ١١% للعينات غير المحاك، وأن زيادة نسبة ألياف القطن فى القماش تؤدي إلى زيادة نسب تشرب هذه الألياف بمواد الغسيل ومن ثم زيادة انتفاخ الشعيرات القطنية فى الإتجاه العرضى أثناء عمليات الغسيل وبالتالي انكماش هذه الألياف ومن ثم الخيوط والأقمشة المنسوجة منها. ويتضح أيضا وكما سبق أن عينات القماش المحاك أقل

انكماشاً من مثيلاتها غير المحاكاة حيث أن عملية الحياكة تؤدي إلى ثبات الخيوط داخل مقطع القماش وتقلل من حركتها وبالتالي تقلل من نسب انكماش عينات القماش. العلاقة بين عدد دورات الغسيل ونسبة الإنكماش للأقمشة المحاكاة وغير المحاكاة هي علاقة خط مستقيم كما يلي :

$$\text{نسبة انكماش القماش (المحاك)} = 0.092 \times \text{نسبة خلط الألياف القطنية} - 0.104$$

نسبة انكماش القماش (الغير محاك) = $0.102 \times \text{نسبة خلط الألياف القطنية} + 0.856$
أثبت التحليل الإحصائي أن معامل الارتباط بين كثافة خيط اللحمة و نسبة انكماش القماش المحاك والغير محاك هي على التوالي ٠.٩٩ و ٠.٩٩ وهي معاملات ارتباط قوية موجبة.

جدول (٩) نتائج تحليل التباين لتأثير نوع القماش و نسبة الألياف القطنية في القماش المخلوط على نسبة انكماش للقماش المستخدم محل البحث

مصدر الاختلاف	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى المعنوية	قيمة ف الجدولية	نسبة مشاركة العامل في التأثير
نوع القماش	١٥.٨٤٤	١	١٥.٨٤٤	١٣.٧٠٣	٠.٠٠٢	٤.٤٩٤	٩.٠٨٦
نسبة خلط ألياف القطن	١٢٦.٢٨١	٣	٤٢.٠٩٤	٣٦.٤٠٥	٠.٠٠٠	٣.٢٣٩	٧٥.٩٧١
التداخل	١.٠٣١	٣	٠.٣٤٤	٠.٢٩٧	٠.٨٢٧	٣.٢٣٩	١.٥٠٨
الخطأ	١٨.٥	١٦	١.١٥٦				
المجموع الكلي	١٦١.٦٥٦	٢٣					

يوضح جدول (٩) نتائج تحليل التباين لتأثير نوع القماش و نسبة خلط ألياف القطن على نسب انكماش القماش بعد الغسيل، من هذا الجدول يتضح التأثير المعنوي عند مستوى معنوية ٠.٠١ لكل من نوع القماش و نسبة خلط ألياف القطن على نسب انكماش القماش. كما اتضح احصائياً أن نسبة مشاركة نوع القماش في التأثير على نسبة انكماشه هي ٩% بينما نسبة مشاركة نسبة خلط الألياف القطنية في التأثير على انكماش القماش تصل إلى ٧٦%.

الخلاصة

غالباً ما يتم غسل الأقمشة المنسوجة القطنية والمخلوطة في الماء مما يؤدي إلى حدوث تغير كبير في أبعادها، هذه الظاهرة الغير مرغوبة تعرف بانكماش الأقمشة. يحدث نوعين من الإنكماش في الأقمشة وهما : الإنكماش الناتج من الاسترخاء بسبب خروج الإجهادات المخزونة في القماش والإنكماش الناتج من انتفاخ الألياف ومن ثم الأقمشة أثناء المعالجات الرطبة.

هذا البحث يدرس انكماش الأقمشة المخلوطة من القطن والبولي استر سواء المحاكاة وغير المحاكاة. تم دراسة تأثير كثافة خيوط اللحمة ، عدد دورات الغسيل ، نوع التركيب النسجي و نسبة خلط الألياف القطنية في الأقمشة المنسوجة. يمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة كما يلي:

- ثبت احصائياً وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية ٠.٠٥ بين الأقمشة المخلوطة والمنسوجة المحاكاة وغير المحاكاة فيما يخص مساحة الإنكماش بعد الغسيل.
- أثبت التحليل الإحصائي أنه في جميع الحالات كانت الأقمشة المحاكاة أقل عرضة للإنكماش مقارنة بتمثيلاتها غير المحاكاة لأن عملية الحياكة تحد من حركة الخيوط داخل القماش أثناء عملية الغسيل وبالتالي تقلل من نسب الإنكماش.
- أدت زيادة كثافة اللحمة إلى زيادة مساحة القماش المعرضة لعملية الإنكماش ومن ثم زيادة مساحة الإنكماش وبذلك فإستخدام ٤٥ حذفة/بوصة حقق أقل نسبة انكماش للأقمشة المنتجة محل البحث .
- نتيجة زيادة تشييفات الخيوط في مقطع القماش المنسوج ذات تركيب نسجي أطلس تكون هذه الخيوط سهلة الحركة اثناء عمليات الغسيل ومن ثم تعرضها للإنكماش بصورة أكبر من الأقمشة المحكمة والمنتجة بتركيب نسجي سادة ١/١.
- زيادة دورات الغسيل تزيد من اطلاق الإجهادات المخزنة في القماش نتيجة العمليات المختلفة من غزل ونسيج ومعالجات رطبة وبالتالي تزيد من انكماش الأقمشة بدرجة كبيرة.
- زيادة نسبة خلط الألياف القطنية في الأقمشة المنسوجة تحت الدراسة تزيد من انتفاخ الشعيرات ومن ثم الخيوط بسبب عمليات الغسيل ومن ثم زيادة انكماش هذه الأقمشة وبذلك فنسبة خلط قطن/بوليستر ٦٥/٣٥ كانت الأقل انكماشاً .
- من النتائج السابقة يمكن وضع مواصفة للقماش المنتج قبل عملية التشغيل في مصانع الملابس الجاهزة لتقليل نسبة الإنكماش الغير مرغوبة في عملية التصنيع .

المراجع:

- ألفت فوزى السيد خليل (٢٠١٠) : تأثير اختلاف بعض أساليب الغزل المختلفة على الخواص الوظيفية لملابس السيدات الخارجية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة طنطا.
- دعاء فوزى عبد الخالق (٢٠٠٦) : تأثير التجهيز الحيوى لأقمشة الملابس الجاهزة القطنية المعالجة بالراتجات المختلفة والمنتجة ببعض التراكيب البنائية على الخواص الوظيفية ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الإقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية.
- طارق صالح سعيد صالح ، أحمد محمود عبده الشيخ (٢٠٠٥) : أثر تطور إنتاج الألياف المتناهية الدقة على إتجاهات التصميم والملاءمة الوظيفية لأقمشة الملابس الرياضية ، مجلة علوم وفنون ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، المجلد السابع عشر، العدد الرابع، أكتوبر.
- عادل جمال الدين الهنداوى ، رانيا محمد حموده ، هبة محمد السيد (٢٠١٤) : تأثير بعض التراكيب البنائية لأقمشة البيكة على الخواص الوظيفية وأداء الحياكة لملابس الأطفال، مجلة علوم وفنون ، جامعة حلوان ، المجلد السادس والعشرون ، العدد الثالث.
- محمد البدرى عبد الكريم (٢٠٠٩): ارتباط كثافة الغرز المقلدة (٣٠١) ببعض خواصها عند زوايا حياكة مختلفة ، مجلة الإقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، المجلد التاسع عشر، العدد (١) ، يناير.
- نجلاء فوزى محمود محمد (٢٠٠٩) : دراسة لبعض المشاكل والصعوبات لمنتجات الملابس المنزلية المصنوعة من أقمشة تريكو اللحمة من خامة القطن وإمكانية التغلب عليها ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الإقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية.
- ولاء زين العابدين المهر (٢٠١٠) : تأثير استخدام البلازما الباردة لمعالجة الأقمشة المنتجة ببعض التراكيب البنائية المختلفة على الخواص الوظيفية لملابس الأطفال القطنية المخلوطة ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة طنطا.
- Alsaid Ahmed Almetwally, M. M. Mourad and Abeer Ebraheem Eldsoky Mohammed., A Study of Yarn Breaks on Warping Machine, Life Science Journal, 10 (1), 2013.
- B. Necká and D. Das, Modelling of yarn shrinkage due to washing. J. Text. Inst., 98, 479 (2007).

- Card, A., Moore, M. A., & Ankeny, M. (2006). Garment washed jeans: Impact of launderings on physical properties. *International Journal of Clothing Science and Technology*, 18, 43–52.
- Chakraborty, M. & Dayal, A. Mar. 1997, "Shrinkage in Cotton Knits", *India Textile Journal*, vol. 107, no. 6, pp. 62-65.
- Dipayan D., and Rashmi T. Taguchi analysis of fabric shrinkage. *Fibers and Polymers* 2013, Vol.14, No.3, 482-487.
- Higgins, L., Anand, S. C., Holmes, D. A., Hall, M. E., & Underly, K. (2003a, April). Effect of various home laundering practices on the dimensional stability, wrinkling, and other properties of plain woven cotton fabrics. Part I: Experimental overview, reproducibility of results, and effect of detergent. *Textile Research Journal*, 73, 357–366.
- Horrocks, A.R. & Anand, S.C. 2000, *Handbook of Technical Textiles*, First Edition, Woodhead Publishing Ltd and CRC Press LLC, North and South America by CRC Press LLC, 2000 Corporate Blvd, USA
- Onal, L., & Candan, C. (2003). Contribution of fabric characteristics and laundering to shrinkage of weft knitted fabrics. *Textile Research Journal*, 73, 18–191.
- Radwan, S., S. Effect of plain rib direction on fabric properties. *International Design Journal*, Volume 4, Issue 4, 2016, 179-185.
- Vaida Dobilaitė and Milda Juciene. The influence of mechanical properties of sewing threads on seam pucker. *International Journal of Clothing Science and Technology*. Vol. 18 No. 5, 2006, 335-345.
- AATCC Test Method 96-2004, AATCC Technical Manual, 133, 2007