

دراسة مدى تأثير التراكيب البنائية لأقمشة التريكو السداء لمعالجة مياه البحار من بقع الزيت باستخدام مادة البولى يوريسين

Studying the effect of the structural structures of warp knitted fabrics for treating seawater from oil slicks using polyurethane

أ.د/ وجدي أبراهيم أحمد الدجج

أستاذ الكيمياء العضوية التطبيقية - قسم الكيمياء - كلية العلوم - جامعة بنها

**Prof.Wagdy I.A EldougDoug**

Prof. of Applied Organic Chemistry chemistry department College of Science Benha University

[wagdy.eldougDoug@yahoo.com](mailto:wagdy.eldougDoug@yahoo.com)

أ.د/ هبا عبد العزيز شلبى

أستاذ تصميم المنسوجات-رئيس قسم الغزل والنسيج والتريكو كلية الفنون التطبيقية - جامعة بنها

**Prof.Heba AbdElAziz Shalpy**

Prof.TextilDesign of Textile, spinning & knitting Department. Faculty of Applied Arts Benha University

[heba.shalaby.982@yahoo.com](mailto:heba.shalaby.982@yahoo.com)

أ.د/ راوية على عبد الباقي

أستاذة هندسة وتكنولوجيا إنتاج التريكو- قسم الغزل والنسيج - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

**Prof.Rawia Ali AliAbdElBaky**

Prof.of Knitting Engineering and Spinning and Weaving Department -Faculty of Applied Arts Technology - Helwan University

[dr.rawiaali@yahoo.com](mailto:dr.rawiaali@yahoo.com)

الباحثة / نسرين عبد الحميد على

باحثة بمرحلة الدكتوراه- جامعة بنها

**Researcher. Nesrin Abd Elhamed Ali**

NesrinAbdElhamed Ali PhD researcher -Benha University

[Nsrli8788@gmail.com](mailto:Nsrli8788@gmail.com)

**ملخص البحث:-**

من أهم مميزات التركيب البنائى لأقمشة التريكو أنه يساعد على تكوين أقمشة مسامية بها فتحات مما يساعد على استخدامها فى العديد من الأغراض ويجعلها أكثر مرونة ومطاطية من الأقمشة المنسوجة يعتبر تلوث البيئة من المشكلات الهامة التى تواجه الإنسان فى العصر الحديث حيث يمكننا تعريف التلوث على انه هو التغير الكمي والكيفي فى مكونات البيئة سواء الحية أو غير الحية بحيث يؤدي هذا التغير إلى حدوث إختلال ما فى إتزان البيئة الطبيعي.ومن أشكال التلوث تلوث البحار بزيت البترول يمثل خطورة كبرى لجميع الكائنات الحية بما فيها الإنسان. يهدف البحث الحالى الى ازالة البقع الزيتية من على البحار ولتحقيقه تم إنتاج (عدد ٧ عينات) من أقمشة تريكو السداء ذات تراكيب مختلفة وتم انتاجها على ماكينة تريكو السداء الراشيل باستخدام قضبان متعددة فى الانتاج ذات جوج ٢٨ أبرة / بوصة وباستخدام خامة البولى استر تم استخدام نمرة (١٢/٤٤) دنير ، واستخدام مادة البولى يوريسين بنسبة ١٠٠ ppm وبنسبة ٤٠٠ ppm لمعالجة العينات المنتجة لامتصاص بقعة الزيت من البحار.

تم إجراء الاختبارات المعملية لتقييم الخواص الوظيفية للعينات المنتجة مع الاستفادة بإمكانيات الماكينة المستخدمة وبرامج التصميم المتخصصة للوصول إلى أفضل مواصفة للإنتاج ، وبإجراء التحليل الاحصائي للنتائج وجد أن هناك تأثير التركيب المنفذ على الخواص الوظيفية للعينات المنتجة (وزن المتر المربع (جم)- سمك القماش(مم)- مقاومة الانفجار(باسكال)) للوصول إلى أفضل مواصفة قياسية للإنتاج وتم إجراء اختبارات على العينات المنتجة بمعالجتها مادة البولى يوريسن بتركيز 100ppm وبتركيز 400 ppm وتم قياس مدى قدرة العينات على امتصاص بقعة البترول بعد المعالجة وقد اثبتت الاختبارات على امتصاص العينات بنسبة كبيرة قد تصل الى أعلى من 90% من بقعة الزيت.

### الكلمات المفتاحية:

تريكو السداء- التراكيب البنائية - البولى يوريسين.

### Abstract

One of the most important features of the structural composition of knitted fabrics is that it helps to form porous fabrics with holes, which helps to use them in many purposes and makes them more flexible and elastic than woven fabrics.

Environmental pollution is one of the important problems man in the modern era, where we can define pollution as a qualitative change in the components of the environment, whether living or non-living, so that this change leads to an imbalance in the natural balance of the environment. It represents a major danger to all living things, including humans.

The current research aims to remove oil stains from sea, (7 samples) of warp knitting fabrics of different structures were produced on the Raschel warp knitting machine using multiple rods in the production of 28 needles / inch and using polyester material, a number (44/12, and the use of polyurethane at 100ppm and 400ppm to treat samples produced to absorb oil from sea.

Laboratory tests were, taking advantage of the capabilities of the machine used and specialized to reach the best specification for production. Explosion resistance to reach the best production standard. Tests were conducted on the samples produced by treating them with polyurethane at a concentration of 100 ppm and a concentration of 400 ppm. The extent of the samples' ability to absorb oil slick after treatment was measured. The tests proved that the samples absorb a large percentage that may reach to above 90% of the oil slick.

### Keywords:

Warp knitting, structural compositions, polyurethane

### مقدمة

يعتبر التلوث البحرى مشكلة بيئية عالمية تخص جميع دول العالم وذلك لأنها تشترك مع بعضها فى الثروة البحرية وفى الموارد الطبيعية وفى الملاحة الدولية والسياحية وخاصة دول البحر الأبيض المتوسط الذى يحتل موقعا إستراتيجيا بين الدول<sup>(٥)</sup>، والتلوث بالنفط نتيجة تصادم ناقلات النفط أو عن طريق رمي فضلاتها السائلة فى البحار<sup>(٢)</sup>، تقوم البقعة النفطية بعزل حرارة الشمس ومنعها من الوصول إلى الأعماق , ويؤثر ذلك فى الثروة المرجانية والإسفننج.وإذا مادمرت هذه الشعاب فإنه لن يتكون غيرها إلا بعد عشرات السنين ومعروف أن هلاك الشعاب المرجانية يتبعه هلاك عدد كبير من الأحياء المائية التى تعيش فيها كالأسمك ونجمة البحر<sup>(٧)</sup>، عندما ينسكب النفط فى البحر فإنه يتحطم ثم يتبعثر ويتسنت فى البيئة البحرية بمرور الوقت ولذلك فإنه عندما يحدث إنسكابات للنفط فى الماء فإنه من الضرورى احتواء الانسكاب بأسرع وقت ممكن من أجل تقليل الضرر عن الأحياء البحرية والمصادر الطبيعية وذلك باتباع الطرق المختلفة المستخدمة فى الازالة<sup>(٣)</sup> ، مثل استخدام الطريقة الميكانيكية

عن طريق استعمال المواد الماصة التي تعرقل حركة البقعة النفطية جزئياً مثل الصوف الزجاجي وترش هذه المواد من قوارب صغيرة ثم يتم جمعها بواسطة شبكات دقيقة وتنقل جميعها إلى حيث يمكن التخلص منها والحوجز الطافية والحاجز يمكن أن يثبت أو يركب على الرصيف أو الطوافة يعمل على تركيز النفط في الطبقات السطحية لجعل عملية السحب أسهل كما أنها تقوم على محاصرة النفط لمنعه من الوصول إلى مناطق حساسة والقواشط هي أداة لسحب النفط المسكوب من سطح الماء ولها عدة اشكال منها ما يكون طافي ومنها مايكون موجود على جانب السفينة ومنها ما تكون محمولة من قبل رافعة او محمولة باليد وتعتمد كفاءة القواشط على الأحوال الجوية من حيث الرياح وارتفاع الأمواج ودرجة حرارة الماء ، والمواد المشتتة هي مواد كيميائية تقوم بتفريق السوائل كالنفط وتحولها إلى قطرات صغيرة وبالتالي يسهل تحللها وتفككها الطبيعي قبل وصولها إلى الشواطئ والمعالجة من خلال الحرق في الموضع هذه الطريقة ليست صالحة في جميع الأحوال ولا يستحب استخدامها لخطورتها على البيئة فهي تلوث الهواء وتسبب ضررا بالغاً لكثير من الكائنات الحية.

توجد عدة عوامل تؤثر على القرارات لاستعمال الحرق في الموضع منها درجة حرارة الماء واتجاه وسرعة الرياح وسماكة البقعة النفطية.

### مشكلة البحث

علي الرغم من التقدم التكنولوجي في مجال إنتاج أقمشة تريكو السداء وكذلك التطور الكبير في طرق تنقية مياه البحار من يقع الزيت ، إلا ان معظم الطرق المستخدمة في التنقية مازالت تتم بالطرق التقليدية دون الاخذ في الاعتبار تحقيق اقصى درجات الاستفادة من وسيله التنقية ومدى استخدامها اكثر من مره ، لذلك كان من الضروري دراسة امكانية انتاج أقمشة تريكو السداء بتصميمات وتراكيب مختلفة تلائم طبيعة الاستخدام وتحقق الجودة وخواص الاداء الوظيفي في تنقية مياه البحار من يقع الزيت ، باستخدام مادة البولى يوريسين عند تركيز ١٠٠ ppm وتركيز ٤٠٠ ppm حققت تلك المعالجة من امتصاص كمية كبيرة من البقع الزيتية على البحر

### أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في استخدام ماكينات تريكو السداء لإنتاج أقمشة تريكو السداء بخامة البولى استروتراكيب بنائية مختلفه والوصول إلى أفضل الطرق لمعالجتها بمادة البولى يوريسين لإزالة التلوث البترولى والمساهمة في إيجاد حلول علمية وعملية غير تقليدية لأحد المشكلات الخطيرة التي تواجه الثروة السمكية في العالم والحفاظ على البيئة المائية من التلوث.

### أهداف البحث

1. تحسين انتاج وتصميم أقمشة تريكو السداء بتراكيب ونمر خيوط مختلفة عن طريق التحكم في ضبطات الماكينة للوصول لافضل مواصفه تنفيذيه لامتصاص الزيوت.
2. تحقيق جودة وخواص الاداء الوظيفي المثلي لأقمشة تريكو سداء للتخلص من البقع الزيتية بالمياه بعد معالجتها.
3. التوصل لافضل تركيز من المادةالمعالجة لأقمشة تريكو السداء المنتجة للحصول على أفضل النتائج لإزالة البقع الزيتية على مياه البحار.

### فروض البحث

- استخدام تراكيب مختلفة وخامة البولىيستر نمرة ١٢/٤٤ دنير لانتاج عينات من تريكو السداء يؤثر في خواص الأداء الوظيفي لهذه النوعية من الأقمشة.
- استخدام مادة البولى يوريسين في معالجة العينات المنتجة بحيث يكون لها تأثيرها الايجابي الكبير على إزالة البقعة الزيتية من على مياه البحار.


## منهجية البحث

يتبع هذا البحث المنهج التجريبي والتحليلي.

## الدراسات السابقة

## تريكو السداء knitting warp


ينتج هذا النوع من الأقمشة بواسطة ماكينات تريكو السداء , حيث تتشابك خيوط السداء مع بعضها بحيث تعطي عمود من العراوى يمتد بطول القماش بحيث تكون العروة فى السطر الأول متصلة بالعروة فى السطر الثانى أى تتجه رأسياً , ولا يمكن إنتاج أقمشة تريكو السداء مهما كانت بسيطة من خيط واحد كما هو الحال فى تريكو اللحمة بل يلزمها العديد من الخيوط.<sup>(٩)</sup>، توضح الصورة (١) مظهر القماش باستخدام هذه الطريقة وشكل الماكينة المستخدمة فى تكوين تريكو السداء.



الصورة (١) ماكينة تريكو السداء ومظهر القماش فى تريكو السداء<sup>(١٢)</sup>

## النظرية الأساسية لبناء أقمشة تريكو السداء على الماكينة

فى تريكو السداء تتكون الغرزة من عدد كبير من الإبر تتحرك معا فى نفس الوقت وتأخذ نفس الحركة يتم ترتيب الإبر على استقامة واحدة وتثبت فى قضيب الإبر كما توضح الصورة (٢).<sup>(١٠)</sup>



الصورة (٢) النظرية الأساسية لبناء أقمشة تريكو السداء على الماكينة<sup>(١١)</sup>

## خصائص أقمشة تريكو السداء ما يلى

- يتطلب تغذية كاملة للخيوط على مطاوى سداء ذات أحجام ومواصفتن خاصة
- تغذى الخيوط المكونة للغرزة فى الاتجاه الطولى من القماش
- لا نستطيع تنسيقها حيث إنها لا تكون متتالية دائما
- إبر التريكو تعمل بصفة دائمة<sup>(١٩)</sup>

حيث يتطلب إنتاج أقمشة تريكو السداء خيوط مسداء على مطواه سداء واحدة أو أكثر, حيث أن كل خيط يكون غرزة واحدة وذلك من خلال التقافه حول الإبرة مكونا سلسلة من الغرز في اتجاه الأعمدة وفي هذه الحالة فإن جميع الإبر تتحرك معا كوحدة واحدة, ويمكن استخدام جميع أنواع الإبر "الإبر السنارية- الإبر ذات اللسان- الإبر المركبة" ولكن تسمى الماكينات التي تستخدم فيها الإبر ذات اللسان أو الإبر المركبة بماكينات الراشيل وتسمى الأقمشة المنتجة عليها بأقمشة تريكو الراشيل في حالة زيادة عدد دلائل الخيوط عن أربعة. (١١)


#### أنواع الأقمشة التي يمكن إنتاجها على ماكينة تريكو السداء

- الأقمشة المنتجة باستخدام قضيب واحد للمغذيات.
- الأقمشة المنتجة باستخدام قضيبين للتغذية.
- الأقمشة المنتجة باستخدام قضبان التغذية المتعددة (١)

وجدير بالذكر أن الأقمشة المنتجة على قضيب واحد من المغذيات أقل متانة وليست بالموصفات الطبيعية التي تؤهلها للاستخدام في أغراض الملابس لعدم ثبات تركيبها البنائي, ولذلك لا تستخدم بكثرة في الإنتاج لعدم متانتها ولكنها تستخدم في إنتاج: (أقمشة مستخدمة في صناعة الملابس الداخلية للسيدات- أقمشة مستخدمة في صناعة الملابس الخارجية للرجال والسيدات- أقمشة الستائر- شبك الصيد- أقمشة ملابس البحر- أقمشة التل). (١)

يتطلب لإنتاج هذه الأقمشة تسدية للخيوط على مطاوى سداء ذات مواصفات خاصة ليتم تغذية ماكينات تريكو السداء, وكما أن هذه الماكينات تختلف باختلاف عدد مطاوى السداء اللازمة لها وكذلك عدد قضبان توجيه مغذيات الخيوط (دلائل مغذيات الخيوط) وكذلك جوج الماكينة (عدد الإبر في البوصة). (١)


وأبسط أنواع هذه الماكينات التي تستخدم مطواه سداء واحدة مع قضيب توجيه مغذيات خيط واحد على الأقل ولكن عادة في الكثير من الماكينات تستخدم قضيبان توجيه مغذيات الخيط لكل عدد معين من مطاوى السداء حيث أن كل قضيب يختص بعمل غرز معينة في نسيج القماش تبعاً للحركة الجانبية له وذلك بعمل الالتفافات الخاصة بالخيوط حول الإبر ويمكن استخدام الإبر السنارية أو الإبر ذات اللسان أو الإبر المركبة وذلك حسب مواصفات موديل الماكينة , جميع غرز ماكينات تريكو السداء إما أن تكون غرز مفتوحة أو غرز مغلقة وتتكون هذه الغرز تبعاً للتصميم المعد مسبقاً حيث أننا نرى أن جميع الإبر تعمل في وقت واحد. (٥)



الصورة (٣) الأقمشة المنتجة باستخدام قضيب واحد (٥)

#### الأقمشة المنتجة باستخدام قضبان التغذية المتعددة

يكون الأساس في تكوين التركيب البنائي لكل أقمشة تريكو السداء هو التقاف الخيوط حول الإبر وتشابكهم معا وذلك بمساعدة قضبان التغذية (الدلائل) مغذى الخيوط وكذلك السنكر وهذا يعني أننا يمكننا استخدام أكثر من مطوة سداء أو قضيب تغذية مغذيات الخيط (٦), ويمكن استخدامها في مجالات مختلفة مثل ( أقمشة الستائر – شبك الصيد – شبك الأنفاق- الشباك الرياضية.....الخ) (٩)



الصورة (٤) الأقمشة المنتجة باستخدام قضبان التغذية المتعددة (٩)

### أنواع الخامات المستخدمة لإنتاج أقمشة تريكو السداء

#### البوليستر

تعد ألياف البوليستر من أكثر الألياف الصناعية استخداماً وأوسعها انتشاراً ويطلق على البوليستر أسماء مختلفة حسب الدولة التي ينتج فيها وقد أعلن اكتشاف البوليستر بعد نجاح البولي أميد بثلاث سنوات أي في عام ١٩٤٧ وذلك في بريطانيا وقد أخذ الاسم التجاري تريلين وبعدها اشترت شركة دي بوينت الأمريكية حق الإنتاج ليظهر البوليستر باسم تجاري جديد عام ١٩٥٠ هو الداكرون. (١٢)




الصورة (٥) شكل ألياف البوليستر (١٤)

ونتيجة لخصائصه المميزة فقد انتشر إنتاج البوليستر ليحتل مركز الصدارة في إنتاج الألياف عالمياً. والألياف البوليستر إحدى مشتقات البترول التي تتكون من بوليمرات والنفط الخام عبارة عن خليط من المكونات التي يمكن فصلها عن طريق التقطير الصناعي والبنزين هو واحد من هذه المكونات وتتكون بوليمرات البوليستر من جزيئات صغيرة تتحد معاً مكونة سلاسل بوليميرية خطية تركيبية طويلة حيث تحتوي على نسبة لا تقل عن ٨٥% من وزنها من استر ثنائي الهيدروكسيل وحمض التريفثاليك حيث يتم تفاعل جلايكول إيثيلين وحمض التريفثاليك وتظخر أيضاً خصائص رئيسية للمواد الوسيطة وتتم البلمرة بعملية التكاثف المتعدد وذلك في درجات حرارة عالية وبطرق مختلفة. (١٥)

#### استخدامات البوليستر

انحصر استخدام ألياف البوليستر عند بدء ظهورها في صناعة الملابس الجاهزة على الأقمشة الرجالي منها ثم اتسع في مجال الأقمشة الحریمی والأقمشة المنزلية كأقمشة المفروشات والساتر لما تتميز به من المقاومة الكبيرة لأشعة الشمس كذلك يستخدم في صناعة خيوط الحياكة المغزولة والخيوط المستمرة والمغزولة منه في صناعة الحبال وشباك الصيد والسيور والخرطوم وفي صناعة الورق وأقمشة المرشحات ومشمعات تغطية المحاصيل الزراعية وأغطية سيارات النقل لما تتميز به من متانة وخفة الوزن مما حقق سهولة الاستعمال والمتطلبات في نفس الوقت. (١٦)





الصورة (٦) شبك صيد مصنوعة من الياف البولي استر (١٧)

### مادة البولي يوريسين

لها القدرة العالية على امتصاص البقع الزيتية من على البحار بدرجة عالية جدا حتى لو تركيزها قليل وتمتاز بانها سهلة التحضير وبساطة المواد المكونة لها والمتوفرة في الأسواق ومعامل الكيمياء.

### خواص المواد المعالجة

- ١- سهولة التحضير في المعمل
- ٢- امتصاصها العالي لبقع الزيت
- ٣- سهولة ازلتها من الأقمشة لكي يتم استخدام الاقمشة مرة أخرى

### التلوث بالنفط

نتيجة تصادم ناقلات النفط أو عن طريق رمي فضلاتها السائلة في البحار<sup>(١٨)</sup> ، يعتبر التلوث البحري مشكلة بيئية عالمية تخص جميع دول العالم وذلك لأنها تشترك مع بعضها في الثروة البحرية وفي الموارد الطبيعية وفي الملاحة الدولية والسياحية وخاصة دول البحر الأبيض المتوسط الذي يحتل موقعا إستراتيجيا بين الدول.<sup>(١٩)</sup>

### ١- التجارب العملية والاختبارات المعملية

تم إنتاج (عدد ٧ عينات) من أقمشة تريكو السداء ذات تراكيب مختلفة وتم انتاجها على ماكينة تريكو السداء الراشيل باستخدام قضبان متعددة في الانتاج ذات جوج ٢٨ أبرة / بوصة وباستخدام خامة البولي استر نمرة (١٢/٤٤) دنير ، واستخدام مادة البولي يوريسين بنسبة ١٠٠ ppm وتركيز ٤٠٠ ppm لمعالجة العينات المنتجة لامتصاص بقعة الزيت من البحار ، ثم اجراء الاختبارات المعملية لتقييم الخواص الوظيفية للخيوط المنتجه وهى كما يلى:-

### الإختبارات المعملية

أجريت الاختبارات المعملية للعينات المنتجة محل البحث وقد تم اجراء الاختبارات الاتية

#### ١- إختبار الوزن للعينات المنتجة: Mass Per Unit Area

تم اجراء هذا الاختبار طبقا للمواصفة القياسية الدولية

(ASTM D3776/D3776M-09a) Standard Test Method for Mass per Unit Area (Weight) of Fabric

#### ٢- إختبار السمك: Thickness of Textile Material Test

تم اجراء هذا الاختبار طبقا للمواصفة القياسية الامريكية:-

(ASTM D1777) Standard Test Method of Thickness of Textile Material

#### ٣- إختبار مقاومة الانفجار للأقمشة : Bursting Strength Of Textiles - Ball Burst Test

تم اجراء هذا الاختبار طبقا للمواصفة القياسية الامريكية

( ASTM D 3787, 2001)Bursting Strength of Textiles.

## ٢- مواصفات مواصفة العينات المنتجة محل الدراسة

يوضح جدول (١) مواصفة العينات المنتجة محل الدراسة

جدول (١) مواصفة العينات المنتجة

رقم العينة	الماكينة المستخدمة	جوج الماكينة	عدد القضبان	الخيوط المستخدم
١	راشيل	٢٨ إبرة /بوصة	٤ قضيب	بولي استر ١٢/٤٤
٢			٣ قضيب	
٣			٤ قضيب	
٤			٢ قضيب	
٥			٦ قضيب	
٦			٢ قضيب	
٧			٢ قضيب	



الصورة (٧) ماكينة الراشيل المستخدمة في الإنتاج (٣٠)

## ٢-٣- طريقة معالجة القماش بالبولى يوريسين

يتم خلط كلا من (١, ٠ مول) من البولى يوريسين (Polyurethane) مع العينة وتترك حتى يتم التجانس بين البولى يوريسين والعينة ثم تترك العينة حتى تجف ثم يتم وضع (٦٠ مل) من ماء البحر وعليها (٣,٧٤٥ مل) من الزيت فى دورق ويتم وضع العينة عليهم ونلاحظ امتصاص الزيت حتى ١٢٠ ثانية .

يتم خلط كلا من (٤, ٠ مول) من البولى يوريسين (Polyurethane) مع العينة وتترك حتى يتم التجانس بين البولى يوريسين والعينة ثم تترك العينة حتى تجف ثم يتم وضع (٦٠ مل) من ماء البحر وعليها (٣,٧٤٥ مل) من الزيت فى دورق ويتم وضع العينة عليهم ونلاحظ امتصاص الزيت حتى ١٢٠ ثانية .

يوضح جدول (٢) و(٣) كمية امتصاص العينات المنتجة للبقعة الزيتية محل الدراسة

جدول (٢) كمية امتصاص العينات المنتجة للبقعة الزيتية عند تركيز ١٠٠ ppm

رقم العينة	عند ٣٠ ثانية	عند ٦٠ ثانية	عند ٩٠ ثانية	عند ١٢٠ ثانية
١	%٨٠,٥٠	%٧٨,٩٨	%٨٣,٥٣	%٨٥,٨٣
٢	%٧٠,٤٥	%٧٠,٣٧	%٨١,١٨	%٨٣,٥٢
٣	%٩٥,٩٨	%٩٠,٥٢	%٩٢,٦٤	%٨٧,٠٩
٤	%٦٣,٦٣	%٦٤,٨٠	%٧٦,٠٩	%٧٥,٧٠
٥	%٩٩,٤٧	%٩٢,٥٩	%٩٤,٠٠	%٨٩,٠٧
٦	%٥٧,٨٤	%٥٤,٤٦	%٥٢,٩٨	%٥٦,٤٠
٧	%٨٧,٨٨	%٨٧,٠٨	%٨٦,٧١	%٧٢,٩٤



جدول (٢) كمية امتصاص العينات المنتجة للبقعة الزيتية عند تركيز ٤٠٠ ppm

رقم العينة	عند ٣٠ ثانية	عند ٦٠ ثانية	عند ٩٠ ثانية	عند ١٢٠ ثانية
١	٦٤,٣٥%	٥٩,٩٦%	٧١,٢٦%	٦٩,٥٢%
٢	٧٣,٩٠%	٦٧,١٤%	٦٩,٣٨%	٦٥,٩٣%
٣	٧٧,٦٥%	٧٢,٠٨%	٧٢,٦٠%	٧١,٨٠%
٤	٣٩,١٥%	٥٠,٣٣%	٥٣,٠٢%	٥٩,٠٤%
٥	٨٤,٠٩%	٨٧,٠٧%	٩٣,٨٢%	٨٩,٢١%
٦	٦١,٤٨%	٥٤,٠٠%	٥٥,٧٠%	٥٢,٧٢%
٧	٦٥,٠٦%	٦٥,٩٨%	٨٥,٢٣%	٨٥,٦٣%

## ٣- النتائج ومناقشة

يوضح جدول (٣) متوسط نتائج الاختبارات المعملية على العينات المنتجة


جدول (٣) متوسط نتائج الاختبارات المعملية على العينات المنتجة

رقم العينة	نوع الخامة	عدد القضبان	وزن القماش (gm/m <sup>2</sup> )	السبك (mm)	مقاومة الإنفجار (kgf)
١	بولي استر	٤ قضيب	١١٧,٣	٠,٠٨	١٤٩,٥
٢		٣ قضيب	٩٦,٣	٠,٠٧	١٧٦,٨
٣		٤ قضيب	١١٩,٢٨	٠,٠٩	٢٧٦,٥
٤		٢ قضيب	٣٢,٦	٠,٠١	١١٢,٥
٥		٦ قضيب	١٣٣,٤	٠,٠٩	٥٢٩
٦		٢ قضيب	٨٨,٢٦	٠,٠١	١٤٦,٥
٧		٢ قضيب	٨٥,٢	٠,٠١	١٤١,٨

## ٣-١- دراسة تأثير اختلاف التركيب البنائي على الخواص الوظيفية للعينات المنتجة

تمت دراسة تأثير التركيب البنائي على الخواص الوظيفية للعينات المنتجة في البحث وذلك مع تثبيت عوامل الانتاج الاخرى (جوج الماكينة - نوع الخامة).


## ٣-١-١- العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي ووزن العينات المنتجة



شكل (٨) العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي ووزن العينات المنتجة

حيث وجد ان اختلاف التركيب البنائي له أثر علي اختلاف متوسط الوزن بالجرام ، فنجد أن العينة الخامسة سجلت أعلى نتائج لمتوسط الوزن بالجرام ، بينما العينة الرابعة سجلت أقل نتائج لمتوسط الوزن بالجرام.


### ٣-١-٢- العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وسمك العينات المنتجة



شكل (٩) العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وسمك العينات المنتجة

حيث وجد ان اختلاف التركيب البنائي له أثر علي اختلاف السمك ، فنجد أن العينة الخامسة سجلت أعلى نتائج لمتوسط الوزن بالجرام ، بينما العينة الرابعة و السادسة والسابعة سجلت أقل نتائج سمك.

### ٣-١-٣- العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وسمك العينات المنتجة




شكل (١٠) العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي ومقاومة الانفجار العينات المنتجة

حيث وجد ان اختلاف التركيب البنائي له أثر علي اختلاف مقاومة الانفجار ، فنجد أن التركيب البنائي الخامسة سجلت أعلى نتائج لمقاومة الانفجار ، بينما العينة الرابعة سجلت أقل نتائج لمقاومة الانفجار.

٢-٣- دراسة تأثير اختلاف التركيب البنائي علي كمية امتصاص العينات للبقعة الزيتية على البحار بعد اضافة مادة البولي يوريسين عليها بنسبة ١٠٠ ppm  
تمت دراسة تأثير التركيب البنائي على كمية امتصاص العينات للبقعة الزيتية على البحار وذلك مع تثبيت عوامل الانتاج الاخرى(جوج الماكينة - نوع الخامة).


## ٣-٢-١- العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وامتصاص العينات للبقعة الزيتية عند (تركيز ١٠٠ ppm - ٣٠ ثانية)



شكل (١١) العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وكمية امتصاص العينات للبقعة الزيتية عند (تركيز ١٠٠ ppm - ٣٠ ثانية)

حيث وجد ان اختلاف التركيب البنائي له أثر علي نسبة امتصاص القماش للزيت ، فنجد أن التركيب البنائي للعينه الخامسة سجلت أعلى نتائج لنسبة امتصاص القماش لبقعه الزيت، بينما للعينه السادسة سجلت أقل نتائج لنسبة امتصاص القماش لبقعه الزيت ، وبالتالي فإن التركيب البنائي للعينه الخامسة هو الأفضل في نسبة امتصاص القماش للزيت عند (٣٠ ثانية و تركيز ١٠٠) وهو أفضل من التركيز ٤٠٠ ppm.


## ٣-٢-٢- العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وامتصاص العينات للبقعة الزيتية عند (تركيز ١٠٠ ppm - ٦٠ ثانية)



شكل (١٢) العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وكمية امتصاص العينات للبقعة الزيتية عند (تركيز ١٠٠ ppm - ٦٠ ثانية)

حيث وجد ان اختلاف التركيب البنائي له أثر علي نسبة امتصاص القماش للزيت ، فنجد أن التركيب البنائي للعينه الخامسة سجلت أعلى نتائج لنسبة امتصاص القماش لبقعه الزيت، بينما للعينه السادسة سجلت أقل نتائج لنسبة امتصاص القماش لبقعه الزيت ، وبالتالي فإن التركيب البنائي للعينه الخامسة هو الأفضل في نسبة امتصاص القماش للزيت عند (٦٠ ثانية و تركيز ١٠٠) وهو أفضل من تركيز ٤٠٠ ppm.


## ٣-٢-٣- العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وامتصاص العينات للبقعة الزيتية عند (تركيز ١٠٠ ppm - ٩٠ ثانية)



شكل (١٣) العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وكمية امتصاص العينات للبقعة الزيتية عند (تركيز ١٠٠ ppm - ٩٠ ثانية)

حيث وجد ان اختلاف التركيب البنائي له أثر علي نسبة امتصاص القماش للزيت ، فوجد أن التركيب البنائي للعينة الخامسة سجلت أعلى نتائج لنسبة امتصاص القماش لبقعه الزيت، بينما للعينة السادسة سجلت أقل نتائج لنسبة امتصاص القماش لبقعه الزيت ، وبالتالي فإن التركيب البنائي للعينة الخامسة هو الأفضل في نسبة امتصاص القماش للزيت عند (٩٠ ثانية و تركيز ١٠٠) وهو أفضل ن تركيز ٤٠٠ ppm.

## ٣-٢-٤- العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وامتصاص العينات للبقعة الزيتية عند (تركيز ١٠٠ ppm - ١٢٠ ثانية)




شكل (١٤) العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وكمية امتصاص العينات للبقعة الزيتية عند (تركيز ١٠٠ ppm - ١٢٠ ثانية)

حيث وجد ان اختلاف التركيب البنائي له أثر علي نسبة امتصاص القماش للزيت ، فوجد أن التركيب البنائي للعينة الخامسة سجلت أعلى نتائج لنسبة امتصاص القماش لبقعه الزيت، بينما للعينة السادسة سجلت أقل نتائج لنسبة امتصاص القماش لبقعه الزيت ، وبالتالي فإن التركيب البنائي للعينة الخامسة هو الأفضل في نسبة امتصاص القماش للزيت عند (١٢٠ ثانية و تركيز ١٠٠) وهو أفضل من تركيز ٤٠٠ ppm.

## ٣-٣- دراسة تأثير اختلاف التركيب البنائي علي كمية امتصاص العينات للبقعة الزيتية على البحار بعد اضافة مادة البولي يوريثين عليها بنسبة ٤٠٠ ppm

تمت دراسة تأثير التركيب البنائي على كمية امتصاص العينات للبقعة الزيتية على البحار وذلك مع تثبيت عوامل الانتاج الاخرى (جوج الماكينة - نوع الخامة).


## ٣-٣-١- العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وامتصاص العينات للبقعة الزيتية عند (تركيز ٤٠٠ ppm - ٣٠ ثانية)



شكل (١٥) العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وكمية امتصاص العينات للبقعة الزيتية عند (تركيز ٤٠٠ ppm - ٣٠ ثانية)

حيث وجد ان اختلاف التركيب البنائي له أثر علي نسبة امتصاص القماش للزيت ، فنجد أن التركيب البنائي للعينة الخامسة سجلت أعلى نتائج لنسبة امتصاص القماش لبقعه الزيت، بينما للعينة الرابعة سجلت أقل نتائج لنسبة امتصاص القماش لبقعه الزيت ، وبالتالي فإن التركيب البنائي للعينة الخامسة هو الأفضل في نسبة امتصاص القماش للزيت عند (٣٠ ثانية و تركيز ٤٠٠).


## ٣-٣-٢- العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وامتصاص العينات للبقعة الزيتية عند (تركيز ٤٠٠ ppm - ٦٠ ثانية)



شكل (١٦) العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وكمية امتصاص العينات للبقعة الزيتية عند (تركيز ٤٠٠ ppm - ٦٠ ثانية)

حيث وجد ان اختلاف التركيب البنائي له أثر علي نسبة امتصاص القماش للزيت ، فنجد أن التركيب البنائي للعينة الخامسة سجلت أعلى نتائج لنسبة امتصاص القماش لبقعه الزيت، بينما للعينة الرابعة سجلت أقل نتائج لنسبة امتصاص القماش لبقعه الزيت ، وبالتالي فإن التركيب البنائي للعينة الخامسة هو الأفضل في نسبة امتصاص القماش للزيت عند (٦٠ ثانية و تركيز ٤٠٠).


## ٣-٣-٣- العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وامتصاص العينات للبقعة الزيتية عند (تركيز ٤٠٠ ppm- ٩٠ ثانية)



شكل (١٧) العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وكمية امتصاص العينات للبقعة الزيتية عند (تركيز ٤٠٠ ppm- ٩٠ ثانية)

حيث وجد ان اختلاف التركيب البنائي له أثر علي نسبة امتصاص القماش للزيت ، فوجد أن التركيب البنائي للعيينة الخامسة سجلت أعلى نتائج لنسبة امتصاص القماش لبقعه الزيت، بينما للعيينة الرابعة سجلت أقل نتائج لنسبة امتصاص القماش لبقعه الزيت ، وبالتالي فإن التركيب البنائي للعيينة الخامسة هو الأفضل في نسبة امتصاص القماش للزيت عند(٩٠ ثانية و تركيز ٤٠٠).

## ٣-٣-٤- العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وامتصاص العينات للبقعة الزيتية عند (تركيز ٤٠٠ ppm- ١٢٠ ثانية)



شكل (١٨) العلاقة بين اختلاف التركيب البنائي وكمية امتصاص العينات للبقعة الزيتية عند (تركيز ٤٠٠ ppm- ١٢٠ ثانية)

حيث وجد ان اختلاف التركيب البنائي له أثر علي نسبة امتصاص القماش للزيت ، فوجد أن التركيب البنائي للعيينة الخامسة سجلت أعلى نتائج لنسبة امتصاص القماش لبقعه الزيت، بينما للعيينة السادسة سجلت أقل نتائج لنسبة امتصاص القماش لبقعه الزيت ، وبالتالي فإن التركيب البنائي للعيينة الخامسة هو الأفضل في نسبة امتصاص القماش للزيت عند(١٢٠ ثانية و تركيز ٤٠٠).



## الاستنتاجات

1. خامة البولى استر هي أفضل خامة التى يمكن استخدامها لما تمتاز به من صفات ومميزات خاصة مثل المتانة العالية ومقاومته للاحتكاك ولا تأثير للرطوبة على متانته ومقاومتها الجيدة للاحماض والقلويات.
2. أظهرت النتائج أن التركيب البنائى لعينات تريكو السداء يؤثر على الخواص الوظيفية للعينات المنتجة للبحث .
3. أظهرت النتائج أن التركيب البنائى لعينات تريكو السداء يؤثر على نسبة امتصاص العينات للبقعة الزيتية على البحار بعد معالجتها بمادة البولى يوريسين.
4. أظهرت النتائج أن تركيز ١٠٠ ppm من مادة البولى يوريسين أفضل من تركيز ٤٠٠ ppm فى نسبة امتصاص العينات لبقعة الزيت من على البحار.

## التوصيات

- استخدام خامات أخرى فى إنتاج عينات تريكو السداء .
- استخدام تراكيب اخرى من تريكو السداء واستخدامها ف تلك التجربة.
- استخدام تركيزات أخرى من مادة البولى يوريسين ومعالجة عينات تريكو سداء بها وقياس نسبة امتصاص العينات للبقعة الزيتية.

## المراجع

1. تكنولوجيا وتصميم أقمشة تريكو السداء- كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان- منى السيد على السمودى -٢٠٠١م.
1. tiknuluja watasmim 'aqmishat triku alsada'- kuliyaat alfunun altatbiqiat - jamieat hulwan-munaa alsayid ealaa alsimnuda -2001 mi.
2. تلوث البيئة-محمد أمين عامر-مصطفى محمود سليمان-٢٠٠٣م.
2. talawuth albiyati-muhamad 'amin eamir-mustfaa mahmud sulayman- 2003 mi.
3. الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة البحرية بالنفط- جامعة أم القرى-خالد عبد الرحمن ياسين - ٢٠١٩م.
3. al'ajsamalnaatijat ean talawuth albiyat albahriat bialnafti- jamieat 'umm alquraa-khalid eabd alrahman yasin - 2019 mi.
4. Anon, Techtexil Review, Knit, INT, 1999
5. الدليل الاسترشادى لخطط الطوارئ للتلوث البحرى بالزيت فى الوطن العربى- أحمد شويخ - عثمان محمد سعيد-٢٠٠٨م.
5. aldalil alaistirshadaa likhutat altuwaraa litalawuth albuhraa bialzayt faa alwatan alearbaa-'ahmad shuaykh - euthman muhamad saeid- 2008 mi.
6. التراكيب النسيجية لأقمشة التريكو- صندوق دعم الغزل والنسيج- دار الكتب والوثائق القومية -خمس حنفى أبو السعود -٢٠٠٤م.
6. altarakib nasijiat li'aqmishat altiriku- sunduq daem alghazl walnasiji- dar alkutub walwathayiq alqawmiat -khamis hanfaa 'abu alsueud - 2004.
7. الجوانب القانونية لتلوث البيئة البحرية بالنفط- رسالة ماجستير- كلية الحقوق - جامعة الشرق الأوسط -عباس إبراهيم دشتى-٢٠١٠م.
7. aljawanib alqanuniat litalawuth albiyat albahriat bialnafta- risalat majistir- kuliyaat alhuquq - jamieat alsharq al'awsat -eabaas 'iibrahim dashtaa- 2010 mi.
8. الجديد فى إنتاج الياف البولى استر- أكاديمية البحث العلمى- مجلس بحوث الصناعة- سامح السباعى شلى- ١٩٩٥م.
8. aljadid faa aintaj alyaf albulaa astara- 'akadimiyaat albahth alealmaa- majlis buhuth alsinaeati-samih alsabaeaa shulbaa- 1995 ma.

9. إمكانية إنتاج لحمة الشنيل على ماكينة الراشيل واستخدامها في إنتاج بعض الأقمشة للاستخدامات المختلفة- رسالة ماجستير- كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان-رشدى على أحمد عيد -١٩٩١م.
9. 'iimkaniat 'iintaj luhmat alshaniil ealaa makinat 'iintaj alraashil fi 'iintaj baed al'aqmishat lilaistikhdamat almukhtalifati- risalat majistir- kuliyat alfunun altatbiqiyati- jamieat hulwan-rishdaa ealaa 'ahmad eid -1991 m.
10. تأثير اختلاف أسلوب إنتاج أقمشة تريكو السداء على خواص الأداء لبطانات الملابس الرياضية- رسالة ماجستير- كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان-نسرين عبد الحميد- ٢٠١٦م.
10. tathir aikhtilaf 'uslub 'iintaj 'aqmishat triku alsada' ealaa khawasi al'ada' libitanat almalabis alriyadiati- risalat majistir- kuliyat alfunun altatbiqiyati- jamieat hulwan-nsrin eabd alhamid-2016.
11. " إمكانية الاستفادة من ألياف البولى استر المنتجة بتقنية الميكروفيبر في إنتاج بعض الملابس الرياضية" رسالة ماجستير- كلية الفنون التطبيقية-جامعة حلوان-دعاء حسن على-٢٠١٣م.
11. "'iimkaniat alhusul ealaa 'ajwad albulaa aistar alhusul ealaa almajd bialmikrufibar fi baed almalabis alriyadiati" risalat majistir- kuliyat alfunun altatbiqiyati-jamieat hulwan-diea' hasan ealaa -2013 mi.
12. David J Spencer Leicester Polytechnic, UK. Knitting Technology (1983).
13. Sadhan Chandra Ray, UK. Fundamentals and Advances in Knitting Technology (2011).
14. Nazir, A., Hussain, T., Ahmad, F., & Faheem, S., Effect of knitting parameters on moisture management.
15. Bharat J.Gajjar"Advances in Knitting Technology" 2011, USA.
16. Spencer, D. J. Knitting technology – a comprehensive handbook and practical guide. UK: Wood head Publishing, 2001.
17. Nazir, A., Hussain, T., Ahmad, F., & Faheem, S., Effect of knitting parameters on moisture management and air permeability of interlock fabrics. Autex Research Journal, 14, 2014, 39–46.
18. (ASTM D3776/D3776M-09a) Standard Test Method for Mass per Unit Area (Weight) of Fabric.
19. (ASTM D1777) Standard Test Method of Thickness of Textile Material
20. (ASTM D 3787, 2001)Bursting Strength of Textiles