



إستخدام الأقمشة غير المنسوجة فى إنتاج الملابس الطبية

The use of non-woven fabrics in the production of medical clothing

إعداد

أ.د / ماجدة محمد ماضى د/ هشام أحمد عاصم / الشيماء سعد على يوسف

*** بحث مستخلص من رسالة دكتوراه

كلية الإقتصاد المنزلى - جامعة حلوان

مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية

معرف البحث الرقمي DOI: 10.21608/jedu.2021.99939.1489

المجلد الثامن العدد 40 . مايو 2022

التقييم الدولي


P-ISSN: 1687-3424

E- ISSN: 2735-3346

موقع المجلة عبر بنك المعرفة المصري <https://jedu.journals.ekb.eg/>

موقع المجلة <http://jrfse.minia.edu.eg/Hom>

العنوان: كلية التربية النوعية . جامعة المنيا . جمهورية مصر العربية



إستخدام الأقمشة غير المنسوجة فى إنتاج الملابس الطبية

أ.د/ ماجدة محمد ماضي - استاذ تصنيع الملابس - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان

د/ هشام أحمد عاصم - مدرس الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان

أ/ الشيماء سعد على يوسف - باحثة دكتوراه

ملخص البحث:

تبنّت العديد من المؤسسات إنتاج الملابس الطبية أحادية الاستخدام المصنوعة من مواد حديثة غير طبيعية ونشأ الطلب على الأقمشة الغير المنسوجة المصنوعة من البولي بروبيلين بتقنية ربط وصهر النسيج ويمكن القول أن المستلزمات الطبية احادية الاستخدام التى تعتمد فى تصنيعها على الأقمشة الغير منسوجة تستخدم على نطاق واسع في هذه المجال وتم تقسم هذه الأقمشة إلى ثلاث أنواع (اسبانوبند - اسبانلييس - اس ام اس ((sms)) وغشاء البولى اتلين .

1- اسبانوبند Spunbond :

هى مادة نقيه بيئية من مادة البولى بروبيلين غير الطبيعية تصنع عن طريق سهر البوليمير .

1- اسبانلييس Spunlace :

فتستخدم فى تصنيعها التقنيات الحديثة فى معالجة السلسلور الطبيعية وهى الياف طبيعية موجودة فى الخشب والقطن والكتان تحتوى مادة سبانلييس على 80% من الياف الفسكوز الصناعية والبولى استرة على 20% من المواد المركبة مما يتيح الحصول على المنتجات التى يمكنها أن تحل مكان الشاش والقطن والصوف فى الطب وتمتص الرطوبة بكافة أكبر .

1- إس إم إس (sms) :

وتصنع مادة إس إم إس (sms) من مادة اسبانوبند المكونة 100 % من الياف البولى بروبيليم من مميزات هذه المادة أن سطحها الخارجية يمتص السوائل ويحبسها محتفظا فى نفس الوقت على نفاذية الهواء لا غنا عن هذه المادة فى حق الرعاية الطبية .

لذلك فهي تساعد العاملين في هذا المجال على حماية انفسهم ومكافحة انتشار البكتيريا والفيروسات المنتشرة في بيئة العمل الطبية أو الجراحية و الوقاية من العدوى والأمراض نظرًا لاستخدامها مرة واحدة فقط وتجنب الحاجة إلى المناولة

Abstract

Many institutions have adopted the production of single-use medical clothing made of modern non-natural materials, and the demand for non-woven fabrics made of polypropylene has arisen with the technique of bonding and melting the fabric. The field and these fabrics were divided into three types (spanbond - spaniels - sms) and polyethylene film.

1- Spunbond

It is a pure environmental material of unnatural polypropylene manufactured by polymerization.

2- spunlace:

In its manufacture, modern technologies are used in the treatment of natural salicylic acid, which is a natural fiber found in wood, cotton and linen under a spunlace material on 80% of synthetic viscose fibers and polyester on 20% of wood materials that can be collected from wood that is more widely used.

3- (sms):

The sms material is made of spanbond material, which is made up of 100% of polypropylene fibers. One of the advantages of this material is that its outer surface absorbs liquids and traps them while maintaining air permeability, which is indispensable for this material in the right of medical care.

Therefore, it helps workers in this field to protect themselves and combat the spread of bacteria and viruses circulating in the medical or surgical work environment and prevent infections and diseases due to its use only once and avoiding the need for handling

مقدمة:

تعد صناعة الأقمشة الغير منسوجة من الصناعات الهامة والتي تطوراتاً تطوراً كبيراً في الأونة الأخيرة وخصوصاً الأقمشة المستخدمة في صناعة الملابس الطبية لما لها دور هام في حماية العاملين في المجال الطبي وخصوصاً الأقمشة المجهزة طبياً ومعالجة ضد البكتريا والفيروسات .

وتعرف الأقمشة الغير منسوجة بأن تركيبها البنائي يتكون من شاشة أو طبقة من الشعيرات سوء الطبيعية أو الصناعية , قصيرة أو مستمرة متماسكة مع بعضها البعض بطريقة ميكانيكية أو كيميائية أو حرارية دون استخدام الأسلوب التقليدي المتعارف عليه و المتبع في عمليات النسيج , سواء بأسلوب التعاشق أو التشابك . وفي ظل أنتشار الأوبئة والأحداث الحالية ظهر أهميتها بالنسبة للمستخدم العادي وأصبحت تمثل هذه النوعية من الأقمشة زيادة كبيرة ومستمرة في استهلاك الملابس الطبية وهذا الأمر دفع أطباء العالم إلى اختيار ملابس مناسبة تعزز من مكانتهم وتساعدهم على حماية أنفسهم وحماية مرضاهم من المخاطر التي قد تعرض حياتهم للخطر لذلك اختاروا نوعية معينة من الملابس تساعدهم على العمل بحرية كافية وتقيهم من الأمراض وتساعدهم على حماية أنفسهم والقيام بدورهم بدون خوف أو قلق .

وهذا ما يهدف الية البحث الحالى ويتفق مع (تامر مصطفى سمير : ٢٠٠٢) . لان المجال الطبى هو المجال الذى يهتم بالصحة والشفاء ويشمل العلاج والوقاية معاً لذلك الحفاظ على الصحة هدفاً يتقاسمه المرضى والعاملين فى هذا المجال وسكان العالم فى الماضى وحتى وقتنا هذا . (Jia,2007)

وبالنظر إلى العديد من الدراسات السابقة يتضح أهمية استخدام الأقمشة غير المنسوجة فى إنتاج الملابس الطبية احادية الاستخدام لحماية العاملين فى المجال الطبى لأن هناك العديد من المشاكل التي قد تواجه العاملين فى هذا المجال عند استخدام منتجات ذات جودة منخفضة أو من خامات رديئة وغير ملائمة لطبيعة

العمل ومن هنا جاءت مشكلة البحث لحماية هذه الفئة وتقليل العيوب وتصنيع منتجات ذات جودة عالية .

فتكمن مشكلة البحث في التساؤلات التالية :

تساؤلات البحث :

1- ما هي إمكانية استخدام تقنيات مختلفة من الحياكات في إنتاج الملابس الطبية الغير منسوجة ؟

2- ما هو تأثير إختلاف نوعية الحياكات على الأقمشة غير المنسوجة في إنتاج الملابس الطبية ؟

3- ما هي معايير جودة الملابس الطبية المصنعة من الأقمشة غير المنسوجة ؟

أهداف البحث : يهدف البحث الحالى :

1- التوصل إلى أفضل الطرق لإنتاج ملابس طبية الغير منسوجة .

2- معرفة تأثير تقنيات الحياكات المختلفة على نوعية الخامات المقترحة والمستخدمه في إنتاج الملابس الطبية .

3- التوصل إلى أفضل معايير لجودة الخامات المقترحة في إنتاج الملابس الطبية أحادية الإستخدام .

4- أختيار أفضل الكامات لإنتاج وتشغيل الملابس الطبية أحادية الإستخدام والمصنعة من مواد حديثة غير المنسوجة مثل (البولى بروبيلين - اسبانبوند- اسبانلييس-إس إم إس (sms))

أهمية البحث : تتلخص أهمية البحث فى التالى :

1- مواكبة التطور السريع المتلاحق في مجال إنتاج الملابس الطبية الغير منسوجة ومستلزماتها بوجه عام .

2- محاولة رفع مستوى الحماية لدى للعاملين فى المجالات الطبية .

3- ضمان أختيار أفضل أداء للخامات والحياكات المستخدمة فى إنتاج الملابس الطبية الغير منسوجة .

4- تقديم حلول للمشكلات التي تواجه العاملين في المجال الطبي في إنخفاض جودة الملابس الطبية المنتجة أحادية الاستخدام ومستلزماتها

فروض البحث :

- 1- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مظهرية العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "1"
- 2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مظهرية العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "2"
- 3- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مظهرية العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "3"


الخطوات الإجرائية للبحث :

اولاً: منهج البحث : يعتمد البحث على المنهج الوصفي التجريبي وذلك لملاءمة لتحقيق أهداف البحث والتحقق من فروضه .


ثانياً : عينة البحث :

تتكون عينة البحث من ثلاث مجموعات من الأقمشة الغير منسوجة مختلفة الأوزان وتشغلها على ماكينة الحياكة بالموجات فوق الصوتية على ثلاث نوعيات مختلفة من الكامات وعمل تقييم مظهرى للعينات المقترحة موضوع الدراسة من حيث الخامة وطريقة التشغيل للوصول إلى أفضل النتائج .

1- المجموعة الاولى كاماة (1)




كاماة (1)




تستخدم مع مجموعة من الأقمشة الغير منسوجة ذات أوزن مختلفة (خفيف وزن 40 جرام , متوسط وزن 50 جرام , ثقيلة وزن 60)

2- المجموعة الثانية كاماة (2)




كاماة (2)



تستخدم مع مجموعة من الأقمشة الغير منسوجة ذات أوزن مختلفة (خفيف وزن 40 جرام , متوسط وزن 50 جرام , ثقيلة وزن 60)

3- المجموعة الثالث كاما (3)



- تستخدم مع مجموعة من الأقمشة الغير منسوجة ذات أوزن مختلفة (خفيف وزن 40 جرام , متوسط وزن 50 جرام , ثقيلة وزن 60)

ثالثاً : أدوات البحث :

- 1- استمارة تقييم للخامات المقترحة .
 - 2- الماكينات الحياكة بالموجات فوق الصوتية (الالتراسونيك) المستخدمة مع الأقمشة الغير منسوجة لإنتاج الملابس الطبية.
- رابعاً : حدود البحث : يقتصر البحث الحالى على :
- حدود بشرية : العاملين فى المجال الطبى والزائرين .
 - حدود زمنية : تم تطبيق البحث فى الفترة الزمانية من (2018 : 2021).
 - حدود مكانية : تم تطبيق البحث بمصنع الحرمين لإنتاج الملابس والمستلزمات الطبية.
- اقتصر البحث على
- إعداد ملابس طبية من الأقمشة الغير منسوجة المصنعة وأختيار أفضل الحياكات المناسبة لكل وزن على حدى .
 - عينة البحث ثلاث أوزان من الأقمشة الغير منسوجة فى إنتاج الملابس الطبية ومستلزماتها.

مصطلحات البحث:

- **أقمشة Fabrics .**
- مصطلح يطلق على جميع الأقمشة المنتجة بالوسائل المختلفة مثل التريكو، اللباد. (معاجم اللغة) , (<https://ar.wikipedia.org>)
- **الاقمشة غير المنسوجة Non Woven Fabrics :**
- هذا النوع من الأقمشة يختلف في صناعة حيث لا يعتمد أساساً على استخدام خيوط مغزولة وبالتالي يتم الحصول عليه بدون إجراء عمليات نسج (أشرف عبد الفتاح , 2003)
- **الاقمشة غير المنسوجة Non Woven Fabrics :**
- النسيج غير المنسوج أو اللانسج وهو تجاوزت الطرائق التقليدية التشكيلية التي تعتمد مبدأ على الطرق التقليدية المعهودة من النسج وهو يصنع من الشعيرات المستمرة المبتوقة، أو من شبكة ألياف مقواة بربطها باستخدام عدة تقنيات مثل الربط بالمواد اللاصقة أو الربط الميكانيكي باستخدام الإبر أو قوة نفث الماء، أو الربط الحراري، أو الربط بغرزات الخياطة. (<https://ar.wikipedia.org>)
- **الطبية Medical :**
- مصطلح الطب بالكسرة والتسمية طبي وهي نسبة لبعض أصحاب المهن فالعامل طبيب والجمع أطباء . (معاجم اللغة) ,
- **الملابس الطبية Surgical Gown :**
- هو رداء خارجي يستخدم في المجال الطبي لحماية العاملين في هذا المجال من الأمراض
- تطلق على لباس أو رداء يستخدم في المجال الطبي والرعاية الصحية من قبل المرضى والعاملين في هذا المجال سواء الممرض والجراح وخصائي المختبرات الطبية وفي غرفة العمليات الجراحية في المستشفى وهي مصممة لتكون بسيطة وتحقق الامان والوقاية الصحية من العدوى وتكون سهلة

الغسل، ويمكن استبدالها بسهولة لرخص ثمنها إذا تضررت أو تلطخت بشكل لا يمكن إصلاحه . (معاجم اللغة) , (<https://ar.wikipedia.org>)

الكامة cam

الكامة هي جزء شبه دائري ويتكون موجودة على عمود يسمى عمود الكامات والكامات هي المسئولة عن شكل الحياكة او التطريز في ماكينات الحياكة وتختلف وظيفتها حسب مكانها في الماكينة أو الجهاز أو المحرك (<https://ar.wikipedia.org>)

تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية :

- 1- للتأكد من صدق وثبات أدوات البحث تم إجراء المعاملات الإحصائية الآتية:
 - أ- معامل ارتباط "بيرسون" للتحقق من صدق الإتساق الداخلي في المحور الأول الخاص بماكينات الحياكة بالموجات فوق صوتية.
 - ب- معامل ارتباط "بيرسون" للتحقق من صدق الإتساق الداخلي في المحور الثاني الخاص الأقمشة الغير منسوجة .
 - ت- معامل الفا كرونباخ Alpha Cronbach للتحقق من الثبات.
 - ج- التجزئة النصفية Split-half للتحقق من الثبات.
- 2- للإجابة على تساؤلات البحث تم إجراء المعالجات الإحصائية الآتية:
 - أ- معاملات الجودة والمتوسط الوزني.
 - ب- تحليل التباين
 - ج- إختبار LSD للمقارنات المتعددة.

أولاً : استبيان تقييم مظهرى لإستطلاع رأى الأساتذة المتخصصين في الكامات المستخدمة لماكينة الحياكة بالموجات فوق الصوتية (اللاتراسونيك) المستخدمة على الأقمشة الغير منسوجة .
أ . هدف الاستبيان :

هو اختيار أنسب الخامات الغير منسوجة مع أنسب الكامات المستخدمة فى ماكينة الحياكة بالموجات لفقو الصوتية للوصول إلى أفضل جودة فى إنتاج .

ب - تعليمات الإستبيان :

تضمنت تعليمات الإستبيان كيفية الإجابة على الإستبيان وذلك بوضع علامة (√) أمام الإجابة المناسب من وجهة نظر المحكمين .

ج - صدق الإستبيان (صدق المحكمين) :

صدق الإستبانة وللتحقق من صدق الإستبيان تم عرض الصورة المبدئية على عدد من المحكمين بقسم الملابس والنسيج - كلية الإقتصاد المنزلى - جامعة حلوان، بغرض إبداء الرأي والتأكد من مدى شمولية عبارات التحكيم لأهداف البحث ومدى وضوحه وصحة صياغته ، وتم التعديل لبعض الأجزاء طبقاً لما أجمع عليه آراء المحكمون المتخصصون وكان أهمها تقليل عدد العبارات المطروحة وتبسيط الضوء على صياغتها بشكل مناسب وتقليل عدد المحاور بما يتناسب مع الهدف من الاستبيان وتناسبها عدد العبارات واعتمدت الدراسة على ملاحظات المحكمين للاستبانة وقامت الدراسة بتقليل عدد العبارات .

وتقليل عدد المحاور وتقسيمها إلى محاورين بما يتناسب من الهدف من الاستبانة وتنفيذ نفس النموذج على عدد الكامات والخامات المطروحة بما يتناسب مع محاور الاستبيان .

وفقاً لآراء المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الإقتصاد المنزلى جامعة حلوان حتى توصلت إلى الصورة النهائية له وتم عرض الاستبيان مرة أخرى على المحكمين بعد التعديل .

صدق المحكمين وقد جاءت نسبة الأتفاق بين المحكمين (98%) ، وهى نسبة عالية مما يدل على صدق وصلاحيه الأستبيان للتطبيق .

صدق الاتساق الداخلى :

1- حساب معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة من العبارات المكونة لكل محور ، والدرجة الكلية للمحاور بالاستبيان .

2- حساب معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاور الاستبيان والدرجة الكلية بالاستبيان .

د- تطبيق الإستبيان :

تم تطبيق الإستبيان على مجموعة من المحكمين و المتخصصين وعددهم (50) والتي تكونت مجموعته من المتخصصين والمستخدمين والعاملين في المجال الطبي وهيئة التمريض ، لتحديد أفضل الخامات المطروحة موضوع الدراسة وأفضلها متانة وراحة عند الإستخدام في إنتاج الملابس والمستلزمات الطبية أحادية الاستخدام .

هـ - وصف الأستبيان :

تكون الأستبيان من جدول يحتوى على عدد (8) عبارات مقسمة على محورين كالتالى:

المحور الأول : ماكينات الحياكة بالموجات فوق الصوتية (الالتراسونيك) ويتضمن أربعة عبارات .

المحور الثانى : الأقمشة الغير منسوجة ويتضمن أربعة عبارات .

علما بأن جميع عبارات المحاور تقيس الاتجاه الإيجابي طبقاً لمقياس " ليكيرت الخماسي

(غير مناسب , مناسب , جيدة , جيدة جداً , ممتازة) وتم اختيار مقياس ليكيرت

الخماسى لانه الأفضل في الاستبيانات وبخاصة في مجال الإحصاءات ولانه يعتمد

على ردود تدل على درجة الموافقة أو الاعتراض على صيغة العبارات .

وذلك بأعطاء (خمس درجات ممتازة)، (أربعة جيدة جداً)، (ثلاثة درجات جيدة)،

(درجتين مناسب)، (درجة غير مناسب) .

وقد بلغ مجموعات درجات المحور الأول (50) درجة ، والثانى (50) درجة والمجموع

الكلي للمحاور الاثنى (100) درجة .

المحور الأول : ماكينات الحياكة بالموجات فوق الصوتية (الالتراسونيك) ويتضمن

أربعة عبارات :

1- تقييمك للشكل العام للعينة المقترحة .

2- تقييمك لجودة تشغيل الخامات المقترحة .

3- مدى متانة طريقة التشغيل المقترحة للمنتج .

4- مدى ملائمة طريقة التشغيل للخامة المقترحة .

المحور الثاني : الأقمشة الغير منسوجة ويتضمن أربعة عبارات :

1- جودة الخامة المقترحة .

2- مدى ملائمة الخامة المقترحة للأغراض الطبية أحادية الاستخدام .

3- مدى متانة الخامة المقترحة .

4- تأثير طريقة التشغيل على الخامة المقترحة .

وتم تنفيذها على ثلاث نماذج على حسب عدد الكامات المطروحة موضوع الدراسة .

صدق وثبات أدوات البحث

صدق الاستبيان : يقصد به قدرة الاستبيان على قياس ما وضع لقياسه .

صدق الاتساق الداخلي :

1- حساب معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة من العبارات المكونة لكل محور

، والدرجة الكلية للمحور بالاستبيان .

2- حساب معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاور الاستبيان

والدرجة الكلية بالاستبيان .

المحور الأول : ماكينات الحياكة بالموجات فوق الصوتية :

تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحساب معامل الارتباط (معامل

ارتباط بيرسون) بين درجة كل عبارة ودرجة المحور (ماكينات الحياكة بالموجات

الفوق صوتية) ، والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (1) قيم معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة
ودرجة المحور (ماكينات الحياكة بالموجات الفوق صوتية)

م	الارتباط	الدلالة
-1	0.709	0.01
-2	0.918	0.01
-3	0.824	0.01
-4	0.638	0.05

يتضح من الجدول أن معاملات الارتباط كلها دالة عند مستوى (0.01 - 0.05) لاقتربها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات الاستبيان .
المحور الثاني : الخامة الغير منسوجة :

تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحساب معامل الارتباط (معامل ارتباط بيرسون) بين درجة كل عبارة ودرجة المحور (الخامة الغير منسوجة) ،
والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (2) قيم معاملات الارتباط بين درجة كل
عبارة ودرجة المحور (الخامة الغير منسوجة)

م	الارتباط	الدلالة
-1	0.841	0.01
-2	0.604	0.05
-3	0.907	0.01
-4	0.738	0.01

يتضح من الجدول أن معاملات الارتباط كلها دالة عند مستوى (0.01 - 0.05) لاقتربها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات الاستبيان .
الصدق باستخدام الاتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية
للاستبيان :

تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحساب معامل الارتباط (معامل ارتباط بيرسون) بين الدرجة الكلية لكل محور (ماكينات الحياكة بالموجات الفوق

صوتية ، الخامة الغير منسوجة) والدرجة الكلية للاستبيان ، والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (3) قيم معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية لكل محور (ماكينات الحياكة بالموجات الفوق صوتية ، الخامة الغير منسوجة) والدرجة الكلية للاستبيان

الدلالة	الارتباط	المحاور
0.01	0.775	المحور الأول : ماكينات الحياكة بالموجات فوق الصوتية
0.01	0.801	المحور الثاني : الخامة الغير منسوجة

يتضح من الجدول أن معاملات الارتباط كلها دالة عند مستوى (0.01) لاقتربها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس محاور الاستبيان .

الثبات : يقصد بالثبات reability دقة الاختبار في القياس والملاحظة ، وعدم تناقضه مع نفسه ، واتساقه واطراده فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص ، وهو النسبة بين تباين الدرجة على الاستبيان التي تشير إلى الأداء الفعلي للمفحوص ، و تم حساب الثبات عن طريق :

1- معامل الفا كرونباخ Alpha Cronbach

2- طريقة التجزئة النصفية Split-half

جدول (4) قيم معامل الثبات لمحاور الاستبيان

التجزئة النصفية	معامل الفا	المحاور
0.936 - 0.871	0.905	المحور الأول : ماكينات الحياكة بالموجات فوق الصوتية
0.814 - 0.753	0.782	المحور الثاني : الخامة الغير منسوجة
0.895 - 0.832	0.869	ثبات الاستبيان ككل

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معاملات الثبات : معامل الفا ، التجزئة النصفية دالة عند مستوى 0.01 مما يدل على ثبات الاستبيان .

نتائج البحث

الفرض الأول : ينص الفرض الأول على ما يلي :

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مظهرية العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "1"

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات مظهرية العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "1" ، والجدول التالي توضح ذلك :

جدول (5) تحليل التباين لمتوسط درجات مظهرية العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "1"

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	ماكينات الحياكة بالموجات فوق الصوتية
0.01 دال	35.087	2	2913.150	5826.300	بين المجموعات
		147	83.027	12204.953	داخل المجموعات
		149		18031.253	المجموع

يتضح من جدول (5) إن قيمة (ف) كانت (35.087) وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات مظهرية العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "1" ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (6) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

العينة الثالثة "ثقيلة"	العينة الثانية	العينة الاولى	ماكينات الحياكة بالموجات فوق الصوتية
وزن 60 جرام م = 14.275	"متوسطة" وزن 50 جرام م = 19.886	"خفيفة" وزن 40 جرام م = 12.031	
		-	العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام
	-	**7.855	العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام
-	**5.611	*2.244	العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام

يوضح متوسط درجات مظهرية العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "1" ارتفاع نسبة العينة الثانية متوسطة وزن 50 جرام بنسبة 19.886

يتضح من جدول (6) والاتي :

- 1- وجود فروق دالة إحصائيا بين العينات الثلاث لماكينات الحياكة بالموجات فوق صوتية للكامة "1" عند مستوي دلالة 0.01 ، فيأتي في المرتبة الأولى العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ، يليها العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام ، وأخيرا العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام .
- 2- كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام والعينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام لصالح العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام .

جدول (7) تحليل التباين لمتوسط درجات مظهرية العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية

العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "1"

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	الخامة الغير منسوجة
0.01 دال	58.297	2	3002.560	6005.121	بين المجموعات
		147	51.505	7571.197	داخل المجموعات
		149		13576.318	المجموع

يتضح من جدول (7) إن قيمة (ف) كانت (58.297) وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات مظهرية العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "1" ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (8) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام م = 13.768	العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام م = 18.432	العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام م = 9.002	الخامة الغير منسوجة
		-	العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام
	-	**9.430	العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام
-	**4.664	**4.766	العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام

يتضح من جدول (8) وجود فروق دالة إحصائية بين العينات الثلاث للخامة الغير منسوجة للكامة "1" عند مستوى دلالة 0.01 ، فيأتي في المرتبة الأولى العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ، يليها العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام ، وأخيرا العينة الأولى "خفيفة" وزن 40 جرام ، وبذلك يتحقق الفرض الأول .

الفرض الثاني : ينص الفرض الثاني على ما يلي :

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مظهرية العينة الأولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "2"

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات مظهرية العينة الأولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "2" ، والجدول التالي توضح ذلك

جدول رقم (9)

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	ماكينات الحياكة بالموجات فوق الصوتية
0.01 دال	37.460	2	2935.871	5871.743	بين المجموعات
		147	78.374	11521.050	داخل المجموعات
		149		17392.793	المجموع

يتضح من جدول (9) إن قيمة (ف) كانت (37.460) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات مظهرية العينة الأولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "2" ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (10) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام م = 19.082	العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام م = 13.125	العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام م = 15.394	ماكينات الحياكة بالموجات فوق الصوتية
		-	العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام
	-	*2.269	العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام
-	**5.957	**3.688	العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام

يتضح من جدول (10) والأتي :

1- وجود فروق دالة إحصائية بين العينات الثلاث لماكينات الحياكة بالموجات فوق صوتية للكامة "2" عند مستوى دلالة 0.01 ، فيأتي في المرتبة الأولى العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام ، يليها العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام ، وأخيرا العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام

3- كما توجد فروق عند مستوى دلالة 0.05 بين العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام والعينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام لصالح العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام .

جدول (11) تحليل التباين لمتوسط درجات مظهرية العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية

العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "2"

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	الخامة الغير منسوجة
0.01 دال	25.251	2	2792.624	5585.249	بين المجموعات
		147	110.593	16257.187	داخل المجموعات
		149		21842.436	المجموع

يتضح من جدول (12) إن قيمة (ف) كانت (25.251) وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات مظهرية العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "2" ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (13) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام م = 12.183	العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام م = 11.644	العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام م = 17.769	الخامة الغير منسوجة
			العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام
	0.539		العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام
**5.586	**6.125		العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام

يتضح من جدول (13) الآتي :

1- وجود فروق دالة إحصائية بين العينات الثلاث للخامة الغير منسوجة للكامة "2" عند مستوي دلالة 0.01 ، فيأتي في المرتبة الأولى العينة الثالثة "ثقيلة" ووزن 60 جرام ، يليها العينة الثانية "متوسطة" ووزن 50 جرام ، وأخيرا العينة الاولى "خفيفة" ووزن 40 جرام .

2- بينما لا توجد فروق بين العينة الاولى "خفيفة" ووزن 40 جرام والعينة الثانية "متوسطة" ووزن 50 جرام ، وبذلك يتحقق الفرض الثاني .

الفرض الثالث : ينص الفرض الثالث على ما يلي :

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مظهرية العينة الاولى "خفيفة" ووزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" ووزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" ووزن 60 جرام للكامة "3"

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات مظهرية العينة الاولى "خفيفة" ووزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" ووزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" ووزن 60 جرام للكامة "3" ، والجدول التالية توضح ذلك :

جدول (14) تحليل التباين لمتوسط درجات مظهرية العينة الاولى "خفيفة" ووزن 40 جرام ومظهرية

العينة الثانية "متوسطة" ووزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" ووزن 60 جرام للكامة "3"

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	ماكينات الحياكة بالموجات فوق الصوتية
0.01 دال	28.376	2	2836.572	5673.145	بين المجموعات
		147	99.963	14694.561	داخل المجموعات
		149		20367.706	المجموع

يتضح من جدول (14) إن قيمة (ف) كانت (28.376) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات مظهرية العينة الأولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "3" ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (15) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام م = 13.643	العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام م = 18.554	العينة الأولى "خفيفة" وزن 40 جرام م = 12.954	ماكينات الحياكة بالموجات الفوق صوتية
		-	العينة الأولى "خفيفة" وزن 40 جرام
	-	**5.600	العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام

يتضح من جدول (15) الآتي :

- 1- وجود فروق دالة إحصائياً بين العينات الثلاث لماكينات الحياكة بالموجات الفوق صوتية للكامة "3" عند مستوي دلالة 0.01 ، فيأتي في المرتبة الأولى العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ، يليها العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام ، وأخيراً العينة الأولى "خفيفة" وزن 40 جرام .
- 2- بينما لا توجد فروق بين العينة الأولى "خفيفة" وزن 40 جرام والعينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام .

جدول (16) تحليل التباين لمتوسط درجات مظهرية العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "3"

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	الخامة الغير منسوجة
0.01 دال	44.000	2	2916.176	5832.352	بين المجموعات
		147	66.277	9742.683	داخل المجموعات
		149		15575.035	المجموع

يتضح من جدول (17) إن قيمة (ف) كانت (44.000) وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات مظهرية العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام للكامة "3" ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (18) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام م = 16.309	العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام م = 7.023	العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام م = 11.495	الخامة الغير منسوجة
	-		العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام
	**9.286		العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام
**4.814	**4.472	-	العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام

يتضح من جدول (18) وجود فروق دالة إحصائيا بين العينات الثلاث للخامة الغير منسوجة للكامة "3" عند مستوي دلالة 0.01 ، فيأتي في المرتبة الأولى العينة الثانية "متوسطة" وزن 50 جرام ، يليها العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 60 جرام ، وأخيرا العينة الاولى "خفيفة" وزن 40 جرام ، وبذلك يتحقق الفرض الثالث .

وكان الهدف من الدراسة التطبيقية :

- 1- تصنيع الملابس والمستلزمات الطبية أحادية الاستخدام ذات جودة عالية وتتوافر فيها خصائص الراحة والامان لمستخدميها .
- 2- يستخدم فى تصنيعها التقنيات التكنولوجية الحديثة والمناسبة لتنفيذ منتجات على درجة عالية تنافس الأسواق العالمية .
- 3- إستخدام منتجات صديقة للبيئة . 08/eaec.2020.25868.1015

التوصيات

- فى ضوء النتائج التى توصلت إليها الدراسة الحالية توصى الدراسة بما يلى :-
- 1- محاولة إنتاج ملابس طبية ذات جودة عالية بستخدم التكنولوجيا الحديثة (الالتراسونيك) الخدمة العاملين فى هذا المجال .
 - 2- العمل على توجيه وإرشاد القائمين على إنتاج هذه النوعية من الملابس بأفضل الطرف وأفضل الخامات وأفضل والكامات المستخدمة لتوفير منتجات مناسبة بشكل يتلائم مع رغبات ومتطلبات واحتياجاتهم الشخصية توزعها بشكل أفضل فى الأسواق .
 - 3- الأستفادة من الخامات الجديدة بأنواعها المتميز وتوظيفها فى مجال الملابس الطبية وتنمية الأبحاث وتطويرها من أجل تحويلها إلى وقع ويستفاد منه المجتمع .

قائمة المراجع

اولاً : المراجع العربية

- 1- أحمد رمزي أحمد عطا الله : معايير جودة تصنيع الملابس الطبية في ضوء المتغيرات التكنولوجية، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، (2011) .
- 2- أحمد محمد فاروق أحمد : تأثير اختلاف بعض تقنيات الحياكة على كفاءة وجودة المنتج النهائي، بحث منشور، مجلة كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، مجلد 21، العدد الأول، (2011).
- 3- أشرف محمود هاشم : الخواص الوظيفية للخیوط الجراحية والعوامل المؤثرة عليها ، المؤتمر المصرى الرابع للإقتصاد المنزلى ، كلية الأقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، 1 - 2 ستمبر (1999) .
- 4- أميرة محمد وفاء الدين : دراسة إمكانية تحسين خواص بعض الأقمشة الطبية لمقاومة البكتيريا للإيفاء بالغرض الوظيفي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، (2009).
- 5- خالد عز الدين محمود صالح : إمكانية إنتاج أقمشة منسوجة ذات خواص مناسبة تستخدم في بعض المجالات الطبية (جروح الحرائق)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، (1990) .
- 6- علا محمد حسن : توصيف بعض المنتجات غير المنسوجة المستخدمة في صناعة السيارات، رسالة ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، (2000).

References

- 7- Akalın, M., Merdan, N., Koçak, D. and Usta, İ. (2004), Effects of ultrasonic energy on the wash fastness of reactive dyes, *Ultrasonics*, Vol. 42, pp. 161-164.
- 8- Anantharamaiah, N., Verenich, S. and Pourdeyhimi, B. (2008), "Durable nonwoven fabrics via fracturing bicomponent islands-in-the-sea filaments, *Journal of Engineered Fibers and Fabrics*, Vol. 3 No. 3, pp. 1-9.
- 9- ASTM D. 1117 (2001), Standard guide for evaluating nonwoven fabrics.
- 10- Benatar, A. and Gutowski, T. (1989), "Ultrasonic welding of PEEK graphite APC-2 composites *Polymer Engineering and Science*, Vol. 29 No. 23, pp. 1705-1721.
- 11- Benatar, A. and T. Gutowski (1986). "Effects of Moisture on Interface
- 12- Boz, S. and Erdoğan, M.Ç. (2011), Ultrasonic energy usage in apparel industry, *Tekstil ve Konfeksiyon*, Vol. 21, pp. 91-96.
- 13- Modified Graphite Epoxy Composites." *Polymer Composites* 7(2): 84-90.

- 14- Ghosh, S. and R. Reddy (2009). "Ultrasonic Sealing of Polyester and Spectra Fabrics Using Thermo Plastic Properties." Journal of Applied Polymer Science 113: 1082-1089.

- 1- Tolunay, M. N., P. R. Dawson, et al. (1983). "Heating and Bonding Mechanisms in Ultrasonic Welding of Thermoplastics." Polymer Engineering and Science 23(13): 726-733.