
دراسة إمكانية تحسين الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس العسكرية باستخدام التجهيرات متعددة الأغراض *

إعداد

رغدة محمد أحمد سليمان

**باحث ماجستير - قسم الاقتصاد المنزلي
تخصص الملابس والنسيج
تحت اشراف**

أ.د/ سمر محمد سامي شرف

أ.د/ آية محمد فوزي لبستان

**أستاذ كيمياء وتكنولوجيا النسيج
معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج
المركز القومي للبحوث**

**أستاذ الملابس والنسيج
كلية التربية النوعية - جامعة طنطا**

أ.م.د/ وئام محمد محمد حمزة

**أستاذ الملابس والنسيج المساعد
كلية التربية النوعية جامعة طنطا**

**مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة
عدد (٦٥) - يناير ٢٠٢٢**

• بحث مستل من رسالة ماجستير .

دراسة إمكانية تحسين الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس العسكرية باستخدام التجهيزات متعددة الأغراض

إعداد

رغدة محمد أحمد سليمان*

أ.د/ آية محمد فوزي ليشتن**

أ.د/ سمر محمد سامي شرف***

أ.م.د/ وئام محمد محمد حمزة****

الملخص

يهدف البحث إلى تحقيق أفضل الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس العسكرية المعالجة بمركبات نانوية حيثتناول البحث استخدام المركبات النانوية (نانو ثاني أكسيد التيتانيوم ، حامض الاستيرييك) فتكنولوجيا النانو تحظى باهتمام وترقب من القائمين على صناعة المنسوجات والملابس الذكية ويرجع ذلك للخواص الإستثنائية والفردية من نوعها التي تظهرها هذه المواد مقارنة بمواد الأكبر حجما ، كما تتميز مواد النانوية بخواصها الفيزيقية والكيميائية والبيولوجية التي لم يسبق لها مثيل بسبب حجمها المتناهي في الصغر ويمكن ترجمة خواص المواد النانومترية في خواصها الكهربائية والمغناطيسية والضوئية والميكانيكية والحرارية والبيولوجية غير العادية التي تظهرها مثل هذه المواد . يضفي التجهيز الوظيفي للأقمشة بمواد النانومترية العديد من الصفات على سبيل المثال التنظيف الذاتي ومقاومة الابتلال بملاء والحماية ضد اشعة الشمس وكذلك مقاومة البكتيريا والفطريات

وتتضح أهمية البحث في تحديد أنسب المعايير لتلك الأقمشة من حيث أفضل تركيب نسجي ، وأنسب معالجة مستخدمة تحت البحث، ودراسة تأثير ذلك على الجودة الكلية للأقمشة تحت البحث ، ومدى ملائمتها لأدائها الوظيفي .

تم انتاج أقمشة مناسبة لهذا الغرض بإختلافات متعددة ، حيث كانت مواصفات خيوط النساء ثابتة لجميع الأقمشة المنتجة تحت البحث وهي من خيط قطن ١٠٠٪ وعدد حدفات البوصة ١٠٥ فتلة / البوصة ، ونمرة خيط اللحمة ١٥٠ دنير(مخلوط قطن / بولي أميد) ، ونوع التركيب النسجي (ساده ممتد من اللحمة ٢/٢ ، مبرد مكسر ٢/٢ ، اطلس ٤) ، وتم إجراء بعض الاختبارات المعملية اللازمة لتحديد مستوى جودة الأداء الوظيفي ومنها معامل الحماية ضد اشعة الشمس

*باحث ماجستير- قسم الاقتصاد المنزلي تخصص الملابس والنسيج

**أستاذ الملابس والنسيج- كلية التربية النوعية جامعة طنطا

***استاذ كيمياء وتكنولوجيا النسيج معهد بحوث وتقنيات النسيج والكلوروكربونات للبحوث المركز القومي للبحوث

****أستاذ الملابس والنسيج المساعد بقسم الاقتصاد المنزلي كلية التربية النوعية جامعة طنطا

وعدم ابتلal الأقمشة بالماء والسوائل للأقمشة المنتجة تحت البحث كما تم دراسة بعض الخواص الفيزيائية للأقمشة المعالجة مثل قوة الشد والاستطالة ومقاومة الكرمشة ثم تحليل النتائج المعملية للخواص المختبرة للعينات باستخدام الإحصاء التطبيقي لإيجاد العلاقات المختلفة بين متغيرات البحث وتوصيل البحث لأفضلية القماش المعالج ذو التركيب النسجي اطلس ؛ المعالج بنانو ثاني أكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريكي في تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث .

الكلمات المفتاحية : أقمشة الملابس العسكرية – تكنولوجيا النانو – التجهيز متعدد الأغراض .

المقدمة والإطار النظري :

- **الملابس العسكرية** بشكل عام ملابس ذات طبيعة خاصة بحكم الظروف الصعبة التي قد يتواجد فيها مرتدوها، لذا فهي تحتاج عند تصنيعها لاستخدام أقمشة بمواصفات متميزة تجعل الزي العسكري يمتاز بقدرة التحمل وتحقيق عوامل الراحة لمرتدتها وامتصاص العرق مع مقاومة نفاذية السوائل في نفس الوقت بالإضافة لضرورة تميز الزي بمقاومة التجمع والانكماش، ومقاومته لنفاذ أشعة الشمس الحارقة، ومقاومة للاتساخ وغيرها من المواصفات والخصائص الهامة التي ينبغي أن يمتاز بها الزي العسكري عن غيره من الأزياء العاديّة. ويعتبر تحديد العلاقة بين الخصائص الفيزيائية للملابس التي يتم ارتداؤها في ظروف مريحة أو بالقرب منها وبين الاستجابات الفسيولوجية لمرتدتها ذا أهمية كبيرة في الاحوال العاديّة وتزداد تلك الأهمية بشكل أكبر في حالة الملابس العسكرية (Santee,others 2020)

- يؤثر التركيب البولي للأقمشة والمعالجات النهائية بشكل كبير على تحقيق الخواص المطلوبة في الزي العسكري وبالنظر إلى شروط تطبيق الأقمشة العسكرية وظروف التعرض العالي لمرتدوها للكائنات الحية الدقيقة من البيئة ، وكذلك من النقل المباشر وغير المباشر بين المستخدمين ، فإن احتمال التلوث أمر لا مفر منه. لذلك ، فهناك دائماً ضرورة لتحديد ما إذا كانت الأقمشة العسكرية تتمتع بخصائص مقاومة للميكروبيات Schwarz,Rogina-Car,Brunsek(2019)

- وأدت التطورات التكنولوجية إلى زيادة كبيرة في الميزات التي يمكن دمجها في نسيج الملابس العسكرية لمنح الجنود ميزة أكبر ويتم تصميم الزي العسكري القتالي بشكل أساسي بهدف زيادة الفعالية القتالية للجنود الذين يرتدونها. بدمج بعض الميزات معاً مثل أنماط التمويه لتقليل احتمالية رصدها في بعض التضاريس ، ومقاومة اللهب لتقليل تعرضها للاحتراق Davies, Nicola2020) واستفادت دراسة (عبد الجواب ، السيد ٢٠٢٠) من التطورات الحديثة لتقنيات النانو تكنولوجى (البنتونايت في تحسين بعض الخواص الوظيفية للأقمشة الملابس العسكرية المنسوجة مثل قوة الشد والوزن و زمن الامتصاص و مقاومة الاشعة البنفسجية . بذكرت دراسة (السيد ٢٠٠٩) ان هناك بعض المنسوجات تحتاج إلى المعالجة

لمقاومة الميكروبات منها الملابس العسكرية حيث أهمية الزي العسكري للجندي وذلك لإرتدائه البذلة مدة طويلة مع توافر الحرارة والرطوبة مما يؤدي إلى نمو البكتيريا فتساعد على الإصابة بالأمراض الجلدية وأكملت دراسة (أبو العماميم ٢٠١١) على أن الراحة في الملابس العسكرية من أهم الخواص حيث أن الراحة هي الشعور والإحساس بالسعادة والطلاقة لا للعناء والآلم ، وأثبتت دراسة جينيدي (٢٠٠٦) أن أفضل الخامات المستخدمة لتحقيق الراحة في الملابس العسكرية هي الخامات المخلوطة من القطن /بولي أميد . وذكرت دراسة(صرقر ٢٠٠٩) أن قدّيما تم استخدام اللدائن والسيراميك والزجاج والمواد التخليقية في تصنيع الصدريات والقمصان الواقية من الرصاص للشخصيات العسكرية المهمة، الامر الذي يوفر حماية ضد اعمال القناصة والارهاب مع خفة الوزن بصورة مقبولة.. كما قام ديفيس بصنع نموذجه الأول لسترة الواقية من الرصاص، وكانت تتكون من أحزمة أمان السيارات المصنوعة من النايلون.

ثم صنع ريتشارد نسخته الثانية، واستخدم فيها ألياف كيفلار (Kevlar) والتي تعتبر أقوى بـ ٢٣٠٪ من النايلون العادي وهي مادة خفيفة الوزن؛ لكنها تزيد عن قوة الحديد خمس مرات، وعند تضيير مادة الكيفلار في شبكة كثيفة، يصبح بإمكانها امتصاص أكبر قدر ممكن من الطاقة إلى جانب صد الرصاص ومنعه من الوصول إلى الجسم.

- وتمكن أهمية التجهيز باستخدام ثانوي ثاني أكسيد التيتانيوم عن باقي مركبات النانو في أنه يتميز بنشاط ضوئي عالي ومؤثر بشدة في اكساب الأقمشة خاصية التنظيف الذاتي، كما يتميز بالثبات الكيميائي العالي حتى مع تكرار دورات الغسيل، وأنه غير سام ومنخفض التكاليف (Swagata 2015). واستخدمت دراسة (Muhammad Noman,Jakub Wiener 2018) تقنية الموجات فوق الصوتية عند درجة حرارة منخفضة وفي وجود مادة الأيزوبروبانول، مما أدى لزيادة ترسيب كمية أكبر من النانو وفي زمن أقل، كما حسن من ارتباط مادة المعالجة النانوية بالقماش، مما زاد من ثباتها عليه لفترة أطول، وذلك دون تأثير يذكر على قوة الشد.

- وتتميز الأقمشة المصنوعة من خامة البولي أميد بمرونتها وقلة امتصاصها للماء كما تتميز ألياف البولي أميد بخواصها الفيزيائية والميكانيكية مثل (قوية الشد ، المظهرية ، النوعمة ، ومقاومة للتجعد والانكماس) ونظرًا لدقة شعيراته المنفردة فالأقمشة المصنوعة منه تكون سهلة العناية وقابلة للغسيل والتنظيف الجاف (أبو العماميم ٢٠١٥). وأكملت دراسة (أبو الحسن ٢٠١٧) على أن الألياف المصنوعة من الألياف الصناعية تتميز بمقاومة العالية للتجعد والاتساخات ولكنها أقل راحة مقارنة بالأقمشة القطنية وانتجت الدراسة أقمشة معالجة بجسيمات الذهب النانوية لاستخدامها في علاج مرضي الروماتيد عن طريق ملامسة العينات المعالجة للجلد باستخدام أقمشة ذات خامات وتراسيكيب بنائية تتوافر فيها الخواص الوظيفية التي تناسب إمكانية استخدامها بأمان مرضي الروماتيد . وتوصلت دراسة (محروس

(٢٠١٨) إلى أنه لا يوجد تقسيم محدد لعمليات التجهيز أي أنه يمكن أن يكسب القماش خاصيتين أو أكثر في نفس الوقت بحيث تكون الخامة مانعة لنفاذ الماء ومغطاه في نفس الوقت بماء تسبب زيادة في الوزن أو نعومة في اللمس ، وأوصت دراسة (السيد ٢٠١٤) بضرورة عمل معالجة للأقمشة السيليلوزية والمخلوطة عند استخدامها أو تخزينها لفترات طويلة لمنع نشاط ونمو وتكاثر الفطريات ، حيث توصلت الدراسة إلى أن الفطريات تؤثر بشكل واضح وكبير في تهتك وتمزق ألياف القماش وأيضاً حدوث انخاض في الوزن بعد الغسيل ، كما توصلت الدراسة أيضاً إلى أن اختلاف بعض التراكيب البنائية للأقمشة السيليلوزية المخلوطة يؤثر على مقاومتها لبعض أنواع الفطريات. وتمكن دراسة (محروس ٢٠١١) من انتاج أقمشة بمواصفات وتجهيزات طاردة للبكتيريا باستخدام مواد آمنة بيئياً وأن أنساب الخامات هي القطن ١٠٠٪ ، ومخلوط القطن بولي استر ٣٥٪/٦٥٪ .

وأكملت دراسة (دياب ٢٠١٨) على تحسين الخواص للأقمشة عن طريق محاولة وضع أهم الشروط والمبادئ الصحية في الإرتداء فيما يتعلق بملابس تحضير العلاج الكيماوي وذلك في إطار الأسلوب الوقائي وهو عبارة عن تجهيز الملبس للوقاية من تأثير العلاج الكيماوي على المرضى وأيضاً على المرضي من انتقال أي عدوى لهم باستخدام مادة التراي سيلوكزان كمادة تمنع امتصاص العلاج الكيماوي ومادة الكيتوزان كمادة مقاومة للبكتيريا .

وبينت دراسة (عبد الجود ، السيد ٢٠٢٠) أن أغلب مواد التجهيز تشمل عناصر ذات انتاج محدود وتحضيرها مكلف اقتصادياً مثل نانو الذهب ونانو الفضة والكيتوزان الأمر الذي دعي إلى إجراء مزيد من الدراسات على مواد نانوية مستخرجة من مواد متواجدة بيئياً وبوفرة وقليلة التكلفة . وتعرضت دراسة (عبد الرحمن ٢٠١٤) لاستخدام تكنولوجيا النانو لمعالجة الأقمشة القطنية المخلوطة ببوليستر باستخدام جسيمات أكسيد الزنك النانوية وساهم ذلك في تحسن بعض خواص تلوك الأقمشة مثل النعومة والمتانة ومقاومة البكتيريا ومعامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ولكن المعالجة قللت من تفاذية الهواء والتشرب بنسب مقبولة، أما دراسة (بهيج ، رمضان ٢٠١٥) فهدفت إلى إجراء دراسة تجريبية لمعرفة مدى تأثير معالجة أقمشة الشاش بالكيتوزان المحمل بجسيمات الفضة النانومترية والتوصيل لأنسب تركيزات للمعالجة بكل من الكيتوزان وجسيمات الفضة النانوية ، كما أظهرت الدراسة وجود تكاثر كثيف للبكتيريا على الأقمشة الغير معالجة بينما الأقمشة المعالجة بالكيتوزان والنانو سيلفر أعطت مقاومة واضحة للبكتيريا ، قماش الشاش السميكي المعالج بالكيتوزان والنانو سيلفر هو الأفضل القماش الخفيف الغير معالج .

ومما سبق يتضح لنا ما يلي:

- أهمية البولي أميد في انتاج الملابس المخصصة للأغراض العسكرية وذلك لدقة شعيراته ومقاومته الجيدة لنفاذية الماء ، ومقاومته للتجمد والانكماس والاتساخ وتحقيق عنصر الراحة اللازم في الملابس العسكرية وبالاخص عند خلطه بالقطن .

- أهمية استخدام بـتـكـنـوـلـوـجـيـاـ النـانـوـ في مجال الغـزـلـ والنـسـيجـ لـإـنـتـاجـ أـقـمـشـةـ تـتـمـيزـ بـخـواـصـ جـودـةـ عـالـيـةـ .

- أهمية التجهيز والمعالجات المختلفة في الحصول على خواص جديدة متميزة للأقمصة تحسن من جودتها، وعلى الأخص الأقمصة المستخدمة في الملابس العسكرية لتحسين مقاومتها للبكتيريا والميكروبات وتحقيق عنصر الراحة فيها، وغيرها من الخواص المرغوبة في الزي العسكري .

لذا تم اختيار عنوان البحث كالتالي :-

" دراسة إمكانية تحسين الخواص الوظيفية لأقمصة الملابس العسكرية باستخدام تجهيزات متعددة الأغراض " **مشكلة البحث:-**

تحضر مشكلة البحث في الإجابة على التساؤل التالي :

كيف يمكن من خلال التجهيز متعدد الأغراض تحسين الخواص الوظيفية وخواص الجودة الكلية لأقمصة الملابس العسكرية ؟
أهداف البحث :

يهدف هذا البحث إلى التوصل إلى أنسب:

- ١- مادة معالجة تحت البحث في تحسين الخواص الوظيفية وخواص الجودة الكلية للأقمصة المنتجة تحت البحث .
- ٢- تركيب نسجي تحت البحث في تحسين الخواص الوظيفية وخواص الجودة الكلية للأقمصة المنتجة تحت البحث .
- ٣- عينة قماش تحت البحث تعطى أفضل أداء وظيفي وفقاً للخواص الوظيفية المقاسة للأقمصة المنتجة تحت البحث .

أهمية البحث :

- ١- تحسين بعض الخواص الوظيفية وخواص الجودة الكلية لأقمصة الملابس العسكرية .
- ٢- استخدام معالجات صديقة للبيئة لتجهيز أقمصة الزي العسكري وتحسين خواصه الوظيفية.
- ٣- ربط التعلم النظري بالتطبيق العملي واستخدامه في خدمة المجتمع .
- ٤- تأكيد أهمية دور الصناعات المنسوجية في تصنيع وتطوير أقمصة الزي العسكري .

فروض البحث :

- ١- يوجد فرق دال إحصائياً بين المعالجات المستخدمة تحت البحث في تحسين خواص الأداء الوظيفي وخواص الجودة الكلية لأقمصة الملابس العسكرية .
- ٢- يوجد فرق دال إحصائياً بين التراكيب النسجية المستخدمة تحت البحث في تحسين خواص الأداء الوظيفي لأقمصة الملابس العسكرية .

٣- يوجد فرق دال إحصائياً بين عوامل الدراسة المختلفة والخواص الوظيفية وخواص الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث .

منهج البحث :

يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي والتجريبي لتحقيق أهدافه باستخدام التجارب العملية لإثبات الفروض وتحديد العلاقات بين متغيرات البحث .

حدود البحث :

اقتصر البحث على :

١- استخدام ٣ تراكيب نسجية فقط (سادة ممتد من اللحمة ٢/٢، اطلس ٤ ، مبرد مكسر ٢/٢).

٢- استخدام ٣ معالجات (نانو ثانوي أكسيد التيتانيوم، حامض الاستيريک ، نانو ثانوي أكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريک .)

٣- استخدام خامة البولي امييد .

أدوات البحث :

- نول النسيج

- اجهزة الاختبار العملية

مصطلحات البحث :

- **الملابس العسكرية** : زي رسمي لفئة معينة من المجتمع يرتديها ظباط القوات المسلحة والشرطة ورجال الإطفاء والحرائق ورجال المرور وهي ملابس ذات طابع ثابت ولا تتأثر بالموضة.

- **التجهيز متعدد الأغراض** : هو التجهيز الذي يمكن من خلاله اكتساب القماش خاصيتين او أكثر في نفس الوقت .

- **تكنولوجيَا النانو** : علم دراسة المواد الأقل من ١٠٠ نانومتر أو الأقل من ١٠٠٪ من سمك شعر الإنسان

- ، كما تعرف تكنولوجيا النانو بأنها هندسة النظم الوظيفية على المستوى الجزيئي والقادرة على إعادة تشكيل وصياغة جانب أو أكثر في التركيبة البنائية ثلاثية الأبعاد للمواد (الطول - العرض - السمك). (2012 Laser, Nourbakhsh).

الخطوات الإجرائية للبحث :

أولاً انتاج العينات تحت البحث :

تم انتاج ٩ عينات من أقمشة البولي امييد المخلوطة بالقطن بالمتغيرات التالية :

١- الخامات المستخدمة مخلوط قطن / بولي أميد .

٢- نوع التركيب النسجي (سادة ممتد من اللحمة ٢/٢ ، اطلس ٤ ، مبرد مكسر ٢/٢) .

ثانياً المعالجة الكيميائية :

تم عمل المعالجات الأولية على الأقمشة المنتجة تحت البحث ، ثم معالجتها بالمعالجات

الآتية :

١- معالجة الأقمشة بنانو ثاني أكسيد التيتانيوم في وجود مادة الراتنج :

يتم غمر عينات الأقمشة تحت البحث في محلول كحولي / مائي (٧٠/٣٠) يحتوي علي ١٪ نانو ثاني أكسيد التيتانيوم ومادة الراتنج بتركيز ٥٪ في وجود مادة مساعدة (كلوريد ماغنيسيوم) لمدة ١٠ دقائق ، ثم يتم عصر الأقمشة على جهاز (pader) ، ثم يتم التجفيف عند درجة حرارة ٨٠ م° لمدة ٥ دقائق ثم يتم تحميص الأقمشة عند درجة ١٣٠ م° لمدة ٢ دقيقة ثم يتم غسيل الأقمشة بالماء الدافئ والبارد .

٢- معالجة الأقمشة بحامض الاستيريك :

يتم غمر عينات الأقمشة تحت البحث في محلول اسيتون/ مائي مذاب فيه حامض الاستيريك ١٪ ومادة الراتنج لمدة ١٠ دقائق ثم يتم عصر الأقمشة على جهاز (pader) ثم التجفيف عند درجة حرارة ٨٠ م° لمدة ٥ دقائق ثم يتم تحميص الأقمشة عند درجة ١١٠ م° لمدة ٣ دقائق .

٣- معالجة الأقمشة المختلفة بحمام تجهيز يحتوى على مادة نانو ثاني أكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريك في وجود مادة الزيزني :

يتم غمر عينات الأقمشة تحت البحث في محلول كحول / اسيتون مذاب فيه ١٪ نانو ثاني أكسيد التيتانيوم وكذلك ١٪ من حامض الاستيريك بالإضافة إلى مادة الراتنج بتركيز ٥٪ لمدة ١٠ دقائق ، ثم يتم عصر الأقمشة على جهاز (pader) ، ثم يتم التجفيف عند درجة حرارة ٨٠ م° لمدة ٥ دقائق ثم يتم تحميص الأقمشة عند درجة ١٣٠ م° لمدة ٢ دقيقة ثم يتم غسيل الأقمشة بالماء البارد والدافئ عدد ٥ غسلات متكررة .

وقد تضمنت هذه الاختبارات المعملية قياس الخواص التالية :

- قوة الشد :

تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٦٣/٢٣٥ AG-CH

- الاستطالة :

تم إجراء هذا الاختبار بنفس الجهاز السابق المستخدم لقياس جودة الشد .

- مقاومة التجعد:

تم إجراء هذا الاختبار بجهاز Crease Recovery Angle

اختبار الحماية UPF ضد أشعة الشمس :

تم إجراء هذا الاختبار بتعيين معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UPF) تبعاً للمواصفة القياسية .

ATTCC183:2010 method through Jasco V-750 Spectrophotometer

- مقاومة الابتلال بالماء :

تم قياس قدرة الأقمشة على مقاومة الابتلال بالماء باستخدام جهاز Contact Angle OCA 15 EC model Gmbn لقياس زاوية التماس .

النتائج والمناقشة

- تم توضيح نتائج هذا البحث من خلال العديد من الأساليب الإحصائية المختلفة مثل حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية، استخدام الأعمدة، تحليل التباين الأحادي في اتجاهين (Two-Way ANOVA)

- كما تم إجراء اختبار LSD لمعرفة معنوية تأثير المعالجة على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث .

- كذلك تم تقييم الجودة الكلية لنتائج هذا البحث باستخدام أشكال الردار متعدد المحاور (Radarchart) لتوضيح أفضل وأقل عينات الأقمشة المعالجة المنتجة تحت البحث .

تأثير عوامل الدراسة على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث :

تم عمل تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف متغيرات البحث وهي (المعالجة، التراكيب النسجية) على: الخواص المقاسة تحت البحث : قوة شد القماش في اتجاه اللحمة، نسبة الاستطاله في اتجاه اللحمة، زاوية التماس، مقاومة الكرمشة والتجعد، معامل الحماية ضد أشعة الشمس. ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير معنوي إلى أقل قيمة معنوية محسوبة (P-Level) فإذا كانت قيمتها أقل من أو يساوي (0.05) يكون هناك تأثير معنوي على الخاصية المدروسة أما إذا كانت أكبر من (0.05) يكون هناك تأثير غير معنوي على الخاصية المدروسة، والجدول التالي يوضح نتائج متوسطات القراءات للاختبارات تحت البحث.

جدول (١) يوضح نتائج متosteات القراءات لاختبارات الأقمشة تحت البحث

معامل العجمية ضد أشعة الشمس UPF %	مقاومة الكرمة والتجدد (زاوية الانفراج) °	زاوية التماس °	الاستطالة %	قوة الشد كجم	التراتيب النسبية	المعالجة	العينة
111	182	0	72	47	٢/٢ سادة ممتد من اللحمة	نانو ثانوي أكسيد التيتانيوم.	1
92	177	0	58	42	٤ اطلس		2
121.9	189	0	75	47	٢/٢ مبرد مكسر		3
11	204	135	77	40	٢/٢ سادة ممتد من اللحمة	حامض الاستيريك	4
9.2	170	131	75	42	٤ اطلس		5
12.5	196	136	95	45	٢/٢ مبرد مكسر		6
38.3	170	125	76	48	٢/٢ سادة ممتد من اللحمة	نانو ثانوي أكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريك	7
44.3	215	127	75	45	٤ اطلس		8
41.4	185	134.5	80	44	٢/٢ مبرد مكسر		9

أولاًـ تأثير عوامل الدراسة على قوة شد القماش في اتجاه اللحمة

جدول (٢): تحليل التباين الأحادي في اتجاهين (Two-Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة على قوة شد القماش في اتجاه اللحمة

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
المعالجة	20.222	2	10.111	1.422	.342
التراتيب النسبية	9.556	2	4.778	.672	.560
تباین الخطأ	28.444	4	7.111		
التباین الكلي	58.222	8			

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو قوة شد القماش في اتجاه اللحمة على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2) = .511، مما يدل على أن المعالجة والتراتيب النسبية، تفسر ٥١٪ من التباينات الكلية في قوة شد القماش في اتجاه اللحمة تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة ٤٩٪ ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (٢) ما يلى:

- لا يوجد فرق دال إحصائياً بين المعالجات المستخدمة تحت البحث في تأثيرها على قوة شد القماش في اتجاه اللحمة.

٢. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين التراكيب النسجية المستخدمة تحت البحث في تأثيرها على قوة شد القماش في اتجاه اللحمة.

وجاءت معادلة الانحدار الخطى المتعدد على النحو التالي:

$$Y = 43.778 - 0.167 X_1 - 0.167 X_2$$

$$R^2 = 0.511, R = 0.714$$

حيث X_1 يمثل المعالجة.

حيث X_2 يمثل التراكيب النسجية المستخدمة.


حيث Y يمثل الخاصية المقاسة

حيث R^2 تمثل معامل التحديد.

حيث R يمثل معامل الارتباط بين الخاصية المقاسة وعوامل الدراسة (المتغيرات)، وهو يمثل ارتباط طردي بين قوة شد القماش في اتجاه اللحمة وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (٢): تأثير المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة على قوة شد القماش في اتجاه اللحمة

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري الترتيب
المعالجة	ناني ثاني اكسيد التيتانيوم	45.33	2.89
	حامض الاستيريك	42.33	2.52
	ناني ثاني اكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريك	45.67	2.08
التراكيب	سادة ممتد من اللحمة ٢/٢	45.00	4.36
	اطلس ٤	43.00	1.73
	مبرد مكسر ٢/٢	45.33	1.53
النسجية			



شكل (١)تأثير متوسطات لمتغيرات الدراسة على قوة شد القماش في اتجاه اللحمة

من الجدول (٣) والشكل (١) نستخلص ما يلى :-

- يمكن ترتيب المعالجات في تأثيرها على زيادة قوة شد القماش في اتجاه اللحمة كالتالي: نانو ثانـي اكسـيد التـيتـانيـوم وحامـض الاستـيرـيك، نـانـو ثـانـي اـكـسـيدـ التـيتـانيـومـ حـامـضـ الاستـيرـيك.
 - يمكن ترتيب التراكيب النسجية في تأثيرها على زيادة قوة شد القماش في اتجاه اللحمة كالتالي: مبرد مكسر ٢/٢، سادة ممتد من اللحمة ٢/٢، أطلس ٤.
- ثانياً- تأثير عوامل الدراسة على نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة**

جدول (٤): تحليل التباين الأحادي في اتجاهين (Two-Way ANOVA)

لتأثير عوامل الدراسة على نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرارة	متـوسـطـ المـربـعـات	قيـمةـ "F"	مستـوىـ المـعنـوية
المعالجة	299.556	2	149.778	4.840	.045
التركيبـ النـسـجـيـة	297.556	2	148.778	4.808	.086
بيانـ الخطـأ	123.778	4	30.944		
البيانـ الكلـيـ	720.889	8			

بلغت قيمة (R²) = ٠.٨٢٨، يدل على أن المعالجة والتركيبـ النـسـجـيـة تفسـرـ ٨٣% من التـباـينـ الكـلـيـةـ فـيـ نـسـبـةـ الـاسـطـالـةـ فـيـ اـتـجـاهـ الـلـحـمـةـ تـفـسـرـهاـ العـلـاقـةـ الـخـطـيـةـ وـأـنـ النـسـبـةـ الـمـكـمـلـةـ ١٧% تـرـجـعـ إـلـىـ عـوـاـمـلـ عـشـواـئـيـةـ.

ويتبـعـ منـ نـتـائـجـ جـدـولـ (٤ـ)ـ ماـ يـلـىـ:

١. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) بين المعالجة في تأثيرها على نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة.
٢. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين التركـيبـ النـسـجـيـةـ فـيـ تـأـثـيرـهـاـ عـلـىـ نـسـبـةـ الـاسـطـالـةـ فـيـ اـتـجـاهـ الـلـحـمـةـ.


وجاءت معادلة الانحدار الخطـيـ المتـعدـدـ عـلـىـ النـحوـ التـالـيـ:

$$Y = 58.889 + 4.333X_1 + 4.167X_2$$

$$R^2 = 0.828, R = 0.909$$

جدول (٥) : الموسطات والانحرافات المعيارية لغيرات الدراسة على نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
3	9.07	68.33	نانو ثاني اكسيد التيتانيوم
1	11.02	82.33	حامض الاستيريك
2	2.65	77.00	نانو ثاني اكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريك
2	2.65	75.00	سادة ممتد من اللحمة ٢/٢
3	9.81	69.33	اطلس ٤
1	10.41	83.33	مبرد مكسر ٢/٢



شكل (٢) تأثير متوسطات لغيرات الدراسة على نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة

من الجدول (٥) والشكل (٢) نستخلص ما يلى :-

- يمكن ترتيب المعالجات في تأثيرها على نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة كالتالي: حامض الاستيريك، نانو ثاني اكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريك، نانو ثاني اكسيد التيتانيوم كما سيتضح من اختبار LSD

- يمكن ترتيب التراكيب النسجية في تأثيرها على نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة كالتالي: مبرد مكسر ٢/٢، سادة ممتد من اللحمة ٢/٢، اطلس ٤.

ولتحديد اتجاه الفروق بين المعالجات قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٥).

جدول (٦) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين المعالجات على نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة

المعالجات	نانو ثانوي أكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريك (٣) م = 77.00	نانو ثانوي أكسيد التيتانيوم (٢) م = 82.33	حامض الاستيريك (٤) م = 82.33	نانو ثانوي أكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريك (٤) م = 77.00
8.6667	14.0000*		68.33	نافو ثانوي أكسيد التيتانيوم (٢) م = 82.33
5.3333				حامض الاستيريك (٣) م = 82.33
				نانو ثانوي أكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريك (٤) م = 77.00

* دالة عند مستوى .٠٠١

تبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٦) أنه يوجد فرق دال إحصائياً بين المعالجات في تأثيره على نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة ويمكن للباحثة ترتيب المعالجات وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: حامض الاستيريك، نانو ثانوي أكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريك، نانو ثانوي أكسيد التيتانيوم.

ثالثاً. تأثير عوامل الدراسة على زاوية التماس

جدول (٧): تحليل التباين الأحادي في اتجاهين (Two-Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة على زاوية التماس

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرارة	متغير المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
المعالجة	34580.722	2	17290.361	2027.534	.000
التركيب النسجية	30.056	2	15.028	1.762	.283
تباین الخطأ	34.111	4	8.528		
التباین الكلي	34644.889	8			

بلغت قيمة (R2= .٩٩٢)، يدل على أن المعالجة والتركيب النسجية تفسر ٩٩٪ من التباينات الكلية في زاوية التماس تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة ١٪ ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (٧) ما يلى:

١. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (.٠٠١) بين المعالجة في تأثيرها على زاوية التماس.
٢. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين التركيب النسجية في تأثيرها على زاوية التماس.


وجاءت معادلة الانحدار الخطى المتعدد على النحو التالي:

$$Y = 44.722 + 64.417X_1 + 1.750 X_2$$

$$R^2 = 0.992, R = 0.995$$

جدول (٨): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة على زاوية التماس

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
المعالجة	نانو ثاني أكسيد التيتانيوم	0.00	0.00	3
	حامض الاستيريک	134.00	2.65	1
	نانو ثاني أكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريک	128.83	5.01	2
التركيب	سادة ممتد من اللحمة ٢/٢	86.67	75.22	2
	اطلس ٤	86.00	74.51	3
	مبرد مكسر ٢/٢	90.17	78.09	1



شكل (٣) تأثير متوسطات لمتغيرات الدراسة على زاوية التماس

من الجدول (٨) والشكل (٣) نستخلص ما يلى :-

- يمكن ترتيب المعالجات في تأثيرها على زاوية التماس كالتالي: حامض الاستيريک، نانو ثانی اكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريک، نانو ثانی اكسيد التيتانيوم، كما سيتضح من اختبار LSD

- يمكن ترتيب التركيب النسجية في تأثيرها على زاوية التماس كالتالي: مبرد مكسر ٢/٢، سادة ممتد من اللحمة ٢/٢، اطلس ٤.

ولتحديد اتجاه الفروق بين المعالجات قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (٨).

جدول (٩) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين المعالجات على زاوية التماس

المعالجات	نانو ثانوي أكسيد التيتانيوم وحامض الاستيرييك (٣) م = 128.83	نانو ثانوي أكسيد التيتانيوم (٢) م = 134.00	حامض الاستيرييك (٤) م = 0.00
نانو ثانوي أكسيد التيتانيوم (٢) م = 134.00	128.833*	134.000*	0.00
حامض الاستيرييك (٣) م = 0.00	5.1667		134.00
نانو ثانوي أكسيد التيتانيوم وحامض الاستيرييك (٤) م = 128.83			

دالة عند مستوى .٠١

تبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٩) أنه يوجد فروق دال إحصائياً بين المعالجات في تأثيره على زاوية التماس ويمكن للباحثة ترتيب المعالجات وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: حامض الاستيرييك، نانو ثانوي أكسيد التيتانيوم وحامض الاستيرييك، نانو ثانوي أكسيد التيتانيوم.

رابعاً- تأثير عوامل الدراسة على مقاومة الكرمšeة والتجعد

جدول (١٠): تحليل التباين الأحادي في اتجاهين (Two-Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة على مقاومة الكرمšeة والتجعد

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوى المعنوية
المعالجة	107.556	2	53.778	.125	.886
التركيب النسجية	32.889	2	16.444	.038	.963
تباين الخطأ	1721.778	4	430.444		
التباین الكلی	1862.222	8			

بلغت قيمة (R²) = ٠.١٧١، يدل على أن المعالجة والتركيب النسجية تفسر ١٧٪ من التباينات الكلية في مقاومة الكرمšeة والتجعد تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة ٨٣٪ ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (١٠) ما يلى:


١. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين المعالجة في تأثيرها على مقاومة الكرمšeة والتجعد.
 ٢. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين التركيب النسجية في تأثيرها على مقاومة الكرمšeة والتجعد.
- وجاءت معادلة الانحدار الخطى المتعدد على النحو التالى:

$$Y = 175.556 + 3.667X_1 + 2.333X_2$$

$$R^2 = 0.171, R = 0.412$$

جدول (١١) : المتطلبات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة على مقاومة الكرمšeة والتجمد

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
2	6.03	182.67	نانو ثاني أكسيد التيتانيوم	المعالجة
1	17.78	190.00	حامض الاستيريک	
1	22.91	190.00	نانو ثاني أكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريک	
3	17.24	185.33	سادة ممتد من اللحمة ٢/٢	التركيب النسجية
2	24.21	187.33	اطلس ٤	
1	5.57	190.00	مبرد مكسر ٢/٢	



شكل (٤) تأثير متطلبات لمتغيرات الدراسة على مقاومة الكرمšeة والتجمد

من الجدول (١١) والشكل (٤) نستخلص ما يلى :-

- يمكن ترتيب المعالجات في تأثيرها على مقاومة الكرمšeة والتجمد كالتالي: حامض الاستيريک، بالتساوي مع نانو ثاني أكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريک، نانو ثاني أكسيد التيتانيوم، كما سيتضح من اختبار LSD
- يمكن ترتيب التركيب النسجية في تأثيرها على مقاومة الكرمšeة والتجمد كالتالي: مبرد مكسر ٢/٢،Atlas ٤، سادة ممتد من اللحمة ٢/٢.

خامسًا. تأثير عوامل الدراسة على معامل الحماية ضد أشعة الشمس

جدول (١٢): تحليل التباين الأحادي في اتجاهين (Two-Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة على

معامل الحماية ضد أشعة الشمس

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوى المعنوية
المعالجة	14897.482	2	7448.741	90.737	.000
الترافق النسجية	153.042	2	76.521	.932	.465
تباين الخطأ	328.364	4	82.091		
التبابين الكلي	15378.889	8			

بلغت قيمة $R^2 = 0.979$ ، يدل على أن المعالجة والترافق النسجية تفسر ٩٧٪ من التباينات الكلية في معامل الحماية ضد أشعة الشمس تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة ٣٪ ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (١٢) ما يلى:

- يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى (.٠٠١) بين المعالجة في تأثيرها على معامل الحماية ضد أشعة الشمس.
- لا يوجد فرق دال إحصائيًّا بين الترافق النسجية في تأثيرها على معامل الحماية ضد أشعة الشمس.


وجاءت معادلة الانحدار الخطى المتعدد على النحو التالي:

$$Y = 115.311 + 33.483 X_1 + 2.583 X_2$$

$$R^2 = 0.979, R = 0.989$$

جدول (١٣): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة على معامل الحماية ضد أشعة الشمس

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
المعالجة	نانيوكسيد النيتريوم	108.3	15.1	1
	حامض الاستيريك	10.9	1.7	3
	نانيوكسيد النيتريوم وحامض الاستيريك	41.3	3.0	2
الترافق	سادة ممتد من اللحمة	53.4	51.7	2
	اطلس ٤	48.5	41.6	3
	مبرد مكسر ٢/٢	58.6	56.7	1
النسجية	نانيوكسيد النيتريوم	108.3	15.1	1
	حامض الاستيريك	10.9	1.7	3
	نانيوكسيد النيتريوم وحامض الاستيريك	41.3	3.0	2



شكل (ه) تأثير متوسطات لتغيرات الدراسة على معامل الحماية ضد أشعة الشمس

من الجدول (١٣) والشكل (٥) نستخلص ما يلى :-

- يمكن ترتيب المعالجات في تأثيرها على معامل الحماية ضد أشعة الشمس كالتالي: نانو ثانى اكسيد التيتانيوم، نانو ثانى اكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريك، حامض الاستيريك، كما سيتضح من اختبار LSD

- يمكن ترتيب التراكيب النسجية في تأثيرها على معامل الحماية ضد أشعة الشمس كالتالي: مفرد مكسر ٢/٢، سادة ممتد من اللحمة ٢/٢، اطلس ٤.

ولتحديد اتجاه الفروق بين المعالجات قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (١٣).

جدول (١٤) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين المعالجات على معامل الحماية ضد أشعة الشمس

المعالجات	نانو ثانى اكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريك (٣)	نانو ثانى اكسيد التيتانيوم (٢) م = 108.3	حامض الاستيريك (٣) م = 10.9	مفرد مكسر ٢/٢
نانو ثانى اكسيد التيتانيوم (٢) م = 41.3				
66.9667*	97.4000*			108.3
30.4333*			10.9	41.3
				نانو ثانى اكسيد التيتانيوم وحامض الاستيريك (٣) م = 41.3

* دالة عند مستوى ٠.٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٤) انه يوجد هناك فرق دال إحصائيا بين المعالجات في تأثيره على معامل الحماية ضد أشعة الشمس ويمكن للباحثة ترتيب المعالجات وفق

تأثيره في ضوء المتطلبات باستخدام اختبار LSD كالتالي: نانو ثانوي أكسيد الـTiO₂, حامض الاستيريک.


سادساً: تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث:

تم عمل تقييم لجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث ملائمتها للغرض الوظيفي، لاختبار أنساب عوامل الدراسة (المعالجة، التراكيب النسجية) وذلك باستخدام أشكال الرادار RadarChart متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث من خلال استخدام الخواص الآتية: (قوة شد القماش في اتجاه اللحمة، نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة، زاوية اللحمة، مقاومة الكرمšeة والتجعد، معامل الحماية ضد أشعة الشمس) وذلك بتحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلى قيم مقارنة، حيث أن القيمة المقارنة الأكبر تكون الأفضل مع (قوة شد القماش في اتجاه اللحمة، نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة، زاوية التماس، مقاومة الكرمšeة والتجعد، معامل الحماية ضد أشعة الشمس).

جدول (١٥) تقييم الجودة الكلية لعينات الأقمشة المنتجة تحت البحث

العينة	المعالجة	التراكيب النسجية	قوة الشد الاستطالة	زاوية	مقاومة الكرمšeة والتجعد	معامل الحماية ضد أشعة	المساحة	معامل الترطيب	الجودة	المثالية	الشمس °	زاوية الانفراج °	التماس °	النسبة %	UPF %	كجم
7	69.88	349.42	91.06	84.65	0.00	75.79	97.92	٢/٢	سادة ممتد من اللحمة	نافو ثانوي أكسيد	نافو ثانوي أكسيد	٤	٤	١		
9	61.27	306.35	75.47	82.33	0.00	61.05	87.50	٤	أطلس	التيتانيوم	التيتانيوم	٤	٤	٢		
6	72.95	364.77	100.00	87.91	0.00	78.95	97.92	٢/٢	مربد مكسر			٤	٤	٣		
5	73.51	367.56	9.02	94.88	99.26	81.05	83.33	٢/٢	سادة ممتد من اللحمة			٤	٤	٤		
8	69.88	349.39	7.55	79.07	96.32	78.95	87.50	٤	أطلس	حامض الاستيريک	حامض الاستيريک	٤	٤	٥		
2	79.03	395.17	10.25	91.16	100.00	100.00	93.75	٢/٢	مربد مكسر			٤	٤	٦		
4	76.48	382.40	31.42	79.07	91.91	80.00	100.00	٢/٢	سادة ممتد من اللحمة	نافو ثانوي أكسيد	نافو ثانوي أكسيد	٤	٤	٧		
1	80.48	402.42	36.34	100.00	93.38	78.95	93.75	٤	أطلس	التيتانيوم وحامض	التيتانيوم وحامض	٤	٤	٨		
3	78.96	394.78	33.96	86.05	98.90	84.21	91.67	٢/٢	مربد مكسر	الاستيريک	الاستيريک	٤	٤	٩		

تقييم الجودة الكلية لعينات الأقمشة تحت البحث



شكل (٦) تقييم الجودة الكلية لعينات أقمشة البحث



شكل (٨) تقييم الجودة الكلية لأقل عينات الدراسة

شكل (٧) تقييم الجودة الكلية لأنسب عينات الدراسة

من جدول (١٥) وشكل (١٥ ، ٧) يتضح لنا أفضلية العينة رقم (٨) اطلس ٤ وبمعامل جودة (٨٠.٤٨) في تقييم الجودة الكلية لجميع الخواص المقاومة للعينات تحت البحث وقد يرجع ذلك إلى : أن تلك العينة تم معالجتها باستخدام نانو ثاني أكسيد التيتانيوم مع حامض الاستيريكي ، وبالتالي الاستفادة من جميع المميزات التي يكسبها كلًا منها للأقمشة والتي تزيد من كفاءة أدائها الوظيفي . كما أن من خصائص التركيب النسجي الأطلسي أنه يتميز عن باقي التراكيب النسجية بامتلاكه للسوائل بشكل أكبر نسبياً وبالتالي امتصاص مواد المعالجة بشكل أكبر من باقي التراكيب المستخدمة تحت البحث.

بينما يتضح حصول العينة رقم (٢) اطلس ٤ على أقل معامل جودة كلية في نتائج البحث (٦١.٢٧) لجميع الخواص المقاومة للعينات تحت البحث .

الوصيات :

- الاهتمام بعمل قنوات بحثية مشتركة بين مصانع إنتاج أقمشة الملابس العسكرية والهيئات التعليمية لربط التعلم النظري بالتطبيق العملي .
- ضرورة الاهتمام بعمل الأبحاث التي تهتم بخدمة المجتمع والبيئة المحيطة .
- محاولة استخدام معالجات صديقة للبيئة في تطوير الزي العسكري بشكل مستمر وتحسين جودته .
- مواكبة التطور التكنولوجي المستمر في شتى المجالات وربطه بمجال الغزل والنسيج وصناعة الملابس والأقمشة .

المراجع :

- ايمان محمود رضا صقر.(٢٠٠٩)."امكانية انتاج بعض الملابس الوقائية (مقاومة للرصاص) تفي بالغرض الوظيفي - رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي . جامعة المنوفية .
- الشيماء صلاح محمد محروس .(٢٠١١). "إنتاج أقمشة بمواصفات وتجهيزات طاردة للبعوض باستخدام مواد آمنة بيئياً". رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية الاقتصاد المنزلي . جامعة المنوفية .
- جيهان ماهر طه جنيدى.(٢٠٠٦)."استخدام بعض الألياف الحديثة عالية الأداء في تحسين الأداء الوظيفي لبدل التدريب العسكري الشتوية". رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الفنون التطبيقية . جامعة حلوان .
- رحاب محمد علي، عواطف بهيج محمد، محمد عبد المنعم رمضان.(٢٠١٥)."معالجة أقمشة الشاش بالكيتونان المحمل بجسيمات الفضة النانومترية للاستخدام الطبي". مجلة التصميم الدولي (٢).
- رشا محمد عبدالرحمن.(٢٠١٤)."تكنولوجيا النانو وانتاج ملابس وقائية لبعض الفئات المعرضة لخطر الأشعة فوق البنفسجية". رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الفنون التطبيقية .
- سلمى أبو الحسن محمد.(٢٠١٧)."تأثير التغير في التراكيب البنائية لبعض الأقمشة المعالجة بتقنية النانو واستخدامها في معالجة مرضي الروماتيذ". رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية الاقتصاد المنزلي . جامعة المنوفية .
- عبد الفتاح عبدالرحمن، غادة السيد.(أبريل،٢٠١٤)."تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية للأقمشة السليلوزية المخلوطة على مقاومتها لبعض أنواع الفطريات" . مجلة العلوم الزراعية (٥٩) .
- محمود عبدالحليم، سكينة أمين محمود السيد.(٢٠٢٠)."تحسين بعض الخواص الوظيفية ومقاومة الأشعة البنفسجية للأقمشة العسكرية باستخدام نانو البنتونايت "مجلة البحث في مجالات التربية النوعية . كلية التربية النوعية جامعة المنيا .
- منها طلعت السيد خلف الله.(٢٠٠٩)."تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المستخدمة في المجال الطبي بتجهيزها لمقاومة البكتيريا وإزالة الاتساخ". رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية الاقتصاد المنزلي . جامعة المنوفية .

- ١٠ - هدير علي محروس دياب.(٢٠١٨).".إمكانية تحسين خواص الملابس الوقائية للعاملين في تحضير العلاج الكيماوي لمرضي السرطان". رسالة ماجستير غير منشورة . كلية الاقتصاد المنزلي . جامعة المنوفية .
- ١١ - ياسمين عبدالعزيز محمد أبوالعماميم .(٢٠١١)."تحقيق الصفات المميزة لانتقال الحراري خلال طبقات من الأقمشة لتحسين خواص الحماية والراحة لبعض الأقمشة الوقائية". رسالة ماجستير غير منشورة كلية الفنون التطبيقية .جامعة حلوان .
- ١٢ - ياسمين عبدالعزيز محمد أبوالعماميم .(٢٠١٥)."تحقيق أفضل خواص الوظيفية لبعض الأقمشة التقنية المستخدمة في توفير الحماية البالستية للوقاية في المجالات العسكرية والميدانية". رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية الفنون التطبيقية .جامعة حلوان .

المراجع الأجنبية :

- 13- Abdel-Hady, A Farouk (2013): "Flame retardancy and U.V protection of cotton based fabrics using nano zno and poycarpoxy acids ,Carbohydrate Polymers ,92(1).
- 14- Davies, Nicola(2020): Military Fabrics: A Matter of Life and Death, ingentaconnect,AATCC , pp. 39-45, 20(3), DOI: <https://doi.org/10.14504/ar.20.3.2..>
- 15- J.K,Patra,S.Gouda(2013):"Application of nanotechnology in textile engnineering ,journal of engineering and technology,5(5).
- 16- Joulian Jimenez ,Reinosa Carmen,Maria Alvarez)2018,(Ceramics International,(44)3.
- 17- Ivana Schwarz,Beti Rogina-Car,Ruzica Brunsek(2019):Woven Military Fabrics from the Aspect of the Microbial Barrier Permeability, Functional Textiles and Clothing, Springer, ISBN 978-981-13-7720-4 ISBN 978-981-13-7721-1 (eBook).
- 18- Muhammad Tayyab Noman,Jakub Wiener ,Jana Sakova (2018):In-Situ Development of Highly Photocatalytic Multifunctional Nanocomposites by Ultrasonic Acoustic Method,Ultrasonic-Sonochemistry,40..
- 19- Physiological assessment of Soldiers wearing military uniforms of different fabrics during intermittent exercise.
- 20- Swagata Banerjee ,Dionysios (2015):Self -Cleaning Applicatios of Tio2 by Photo-Induced Hydrophilicity and Photocatalysis,Applied Catalysis B:Enviromental.

- 21- Shirin Nourbakhsh and Ali Ashjaran,Laser(2012): Treatment of cottonFabric for Durable Antibacterial Properties of Silver Nanoparticles, M aterials journal , pp. 5,1247-1257,doi:10.3390/ma5071247.
- 22- William R Santee, Larry G Berglund,Armand V Cardello, Carloe A Winterhalter, David P Looney, Julio A Gonzalez, Adam W Potter (2020): Physiological assessment of Soldiers wearing military uniforms of different fabrics during intermittent exercise, Journal of Sport and Human Performance ,8 (1), doi.org/10.1007/978-981-13-7721-1

Studying the possibility of improving the functional properties of military clothing fabrics by using multi-functional textile fabric

Abstract

The Research aims to achieve the best functional properties of military garment fabrics treated with nanocomposites, as the research dealt with the use of nanocomposites (Titanium Dioxide, Stearic Acid). Nanotechnology gets attention and anticipation from those who are working in the industry of smart textile and garments, this is due to the exceptional and unique properties that these materials shows compared to the materials of bigger sizes. Nanomaterials are distinguished by their physical, chemical and biological properties that are unprecedented because of extremely small size. Functional finishing of textile fabrics with nanoparticles imparts the fabrics one or more functional properties. These functions include, for example, self-cleaning, antimicrobial, UV-protective, water repellence as well as antimicrobial activity.

The importance of the research appears in determining the most appropriate standards for those fabrics regarding the most appropriate fabric composition, and the most appropriate treatment used under the research, and the impact of treatment on the overall quality of the fabrics under research, and their suitability for functional performance .

Suitable Fabrics were produced for this purpose with various variations, as the specifications of the warp threads were constant for all the fabrics produced under the research, and which are of 100% cotton thread and the number of picks per one inch is 105 picks / inch, and the weft thread count is 150 denier (cotton blend/polyamide). The type of texture (Plain extended from weft 2/2, broken twill 2/2, Atlas 4), The treated fabrics were monitored for contact angle, UPF value tensile strength, wrinkle recovery angle, and then the laboratory results were analyzed for the tested properties of the samples using applied statistics to find the different relationships between the research variables. The results indicate that the fabric of the texture of Atlas 4 treated with nano-titanium dioxide in presence of stearic acid has the most promising results for quality evaluation compared with other investigated fabrics produced under the research.

Key words:

Military clothing fabrics-Nano technology -Multifunctional textile fabric