



كلية الاقتصاد المنزلي

مجلة الاقتصاد المنزلي
الترقيم للطباعة 2735-5934، الترقيم الإلكتروني 2735-590X
جامعة المنوفية، شبين الكوم، مصر
<https://mkas.journals.ekb.eg>



الملابس والنسيج

دراسة مدي تأثير المعالجة بالبلازما علي نفاذية الهواء لأقمشة البولي إستر

رشدى على عيد^١، خالد حسين^٢، فوزى شريف^١، سماح عصام^١

^١قسم الملابس والنسيج، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، شبين الكوم، مصر
^٢كلية العلوم، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر

الملخص العربي:-

يمكن للتقنيات الفيزيائية أن تحل بشكل مفيد محل بعض هذه التعديلات الكيميائية كعمليات صديقة للبيئة. حيث تعتبر معالجة البلازما واحدة من هذه التقنيات الفيزيائية المطبقة على جميع الأقمشة الصناعية والسلولوزية وكان هدف البحث هو دراسة متغيرات المعالجة (زمن المعالجة - نوع الغاز - الجهد الكهربى) وتأثيرها علي تحسين نفاذية الأقمشة للهواء لأقمشة البولي إستر ولذلك تناولت الدراسة التطبيقية والتجريبية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتشمل علي انتاج القماش والمنتج من الألياف الصناعية (خامة البولي استر الخام 100%) ونمرة اللحمة 75 بولي استر ثم معالجتهما بالبلازما (بلازما تفرغ العازل الكهربى)علي جهاز (DBD) بمجموعة من المتغيرات وهي الزمن والفولت المستخدم ونوع الغاز المستخدم وذلك لتحديد أفضل الأنواع المنتجة والمعالجة وذلك لتحقيق افضل خواص الراحة الملبسية (نفاذية الهواء للأقمشة) والتي هي موضوع البحث والدراسة ثم إجراء الإختبارات المعملية (اختبار نفاذية الأقمشة للهواء) وتوصلت النتائج إلي أفضل عينة في القماش المعالج هي العينة المعالجة ذات الزمن المستخدم للمعالجة 20 دقيقة وجهد كهربى 100 فولت وغاز الأكسجين حيث أن لها أعلى معامل جودة بنسبة 100% بينما أقل عينة هي العينة ذات الزمن المستخدم للمعالجة 7 دقيقة وجهد كهربى 120 فولت وغاز الهواء حيث أن لها أقل معامل جودة بنسبة 5،85%، مما دل علي استخدام غاز الأكسجين في المعالجة للعينات المنفذة أفضل من غاز الهواء حيث حسنت نفاذية الأقمشة للهواء مقارنة بالعينة القياسية بدون معالجة (Blank) وهذا مايتطلبه موضوع البحث والدراسة .

الكلمات المفتاحية: البلازما، الأقمشة الصناعية، البولي استر، الراحة الملبسية، نفاذية الهواء

مقدمة:

تعتبر الالياف هي مادة الاساس في صناعة النسيج وقد استخدمت هذه الالياف منذ القدم والبعض الاخر بدأ استخدامه حديثا في شتى المجالات⁽¹⁾ وبالرغم من أن الألياف النسجية الطبيعية كانت الاساس في انتاج الخيوط والأقمشة المنسوجة⁽²⁾، الا أن اكتشاف الألياف الصناعية يعتبر من أهم العوامل التي عملت علي ازدهار وتطوير صناعة الغزل والنسيج⁽²⁾ ومن الطرق الحديثة استخدام البلازما حيث أنها لاتضر- بالمواد المختلفة لانخفاض درجة الحرارة والضغط المستخدم في حيز مغلق كما أنه ليس لها أي انبعاثات ضارة⁽³⁾ والإحساس بالراحة

مرتبط بالخواص الطبيعية والميكانيكية التي يجب توافرها في الأقمشة وتسمح أيضاً بالإتزان الحراري خلال الجسم ويحافظ عليه. (4)

مشكلة البحث :-

- 1- ما إمكانية استخدام غازات مختلفة في البلازما لمعالجة اقمشة البولي استر الخام؟
- 2- هل من الممكن التغيير في الزمن المستخدم للمعالجة بالبلازما للتأثير في تحسين خصائص الراحة للأقمشة البولي استر؟
- 3- ما إمكانية تحقيق المعالجة بالبلازما عن طريق تغيير الجهد الكهربائي (الفولت) والقدرة علي تحقيق الراحة وتحسين نفاذية الأقمشة للهواء (قماش البولي استر الخام)؟

الهدف من البحث:-

- دراسة متغيرات المعالجة وتأثيرها علي تحسين نفاذية الأقمشة للهواء لأقمشة البولي استر.
- التوصل إلي أفضل نوع غاز مستخدم للمعالجة بالبلازما لأقمشة البولي استر لتحسين خاصية النفاذية للهواء .
- التعرف علي أفضل زمن معالجة للعينات بالبلازما لتحسن النفاذية للأقمشة .
- التوصل إلي أفضل جهد كهربائي (فولت) مستخدم لمعالجة العينات المنفذة لتحسين خاصية نفاذية الأقمشة للهواء .
- وتكمن أهمية البحث في الآتي :-
- انتاج الاقمشة الصناعية (البولي استر) المعالجة بالبلازما الباردة وذلك للاستفادة منها وتحقيق نفاذية الأقمشة للهواء المطلوبة .
- الاستفادة وتحقيق الجانب الاقتصادي والامن بيئيا في صناعة الملابس.
- تحسين الأداء الوظيفي لأقمشة البولي استر بمعالجتها بالبلازما وزيادة قدرتها التنافسية .

فروض البحث:-

- 1- يوجد فروق ذو دلالة إحصائية بين نوع الغاز المستخدم وخواص الراحة لأقمشة البولي استر الخام.
- 2- يوجد فروق ذو دلالة إحصائية بين الزمن المستخدم في المعالجة بالبلازما وخواص الراحة (نفاذية الأقمشة للهواء) لأقمشة البولي استر الخام.
- 3- يوجد فروق ذو دلالة إحصائية بين الجهد الكهربائي (الفولت) والقدرة المستخدمة في المعالجة بالبلازما وخواص الراحة (نفاذية الأقمشة للهواء) لأقمشة البولي استر الخام.

منهجية البحث:-

يتبع البحث المنهج الوصفي التجريبي.

حدود البحث:-

حدود مكانية : تم معالجة اقمشة البولي استر الخام بالبلازما والتي هي موضوع البحث والدراسة لقياس ارتباطها بخاصية نفاذية الهواء للأقمشة بمعامل مركز تكنولوجيا البلازما بكلية العلوم بنين بجامعة الأزهر.
حدود زمانية: تم تنفيذها خلال عام 2021م.
حدود موضوعية : استخدام قماش بولي استر 100% خام ومعالجته بالبلازما DBD ثم إجراء الإختبارات المعملية .

أدوات البحث: -

- تتمثل أدوات البحث في الآتي: -
- 1- قماش البولي إستر 100% خام.
 - 2- جهاز البلازما (DBD) بلازما تفريغ العازل الكهربائي.
 - 3- أجهزة الاختبارات المعملية للأقمشة المستخدمة قبل وبعد المعالجة بالبلازما (جهاز Air Permeability Tester).
 - 4- برامج المعالجة الإحصائية SPSS.

مصطلحات البحث: -**البلازما: -**

البلازما غاز مؤين، عندما يتم تسخين مادة صلبة بدرجة كافية بحيث تؤدي الحركة الحرارية للذرات إلى تفكيك البنية الشبكية البلورية عادة ما يتم تكوين سائل، عندما يتم تسخين سائل بدرجة كافية بحيث تتبخر الذرات على السطح أسرع من تكثيفها يتشكل الغاز، عندما يتم تسخين الغاز بدرجة كافية بحيث تتصادم الذرات مع بعضها البعض وتتسبب في إعاقة إلكتروناتها في هذه العملية يتم تكوين بلازما تسمى "الحالة الرابعة للمادة".⁽⁵⁾

الأقمشة الصناعية (البولي إستر): -

وهو يعتبر من أهم الألياف الصناعية التركيبية وأكثرها استخداماً، وهو يصنع من مواد أولية مأخوذة من البترول ويكون علي هيئة شعيرات مستمرة أو شعيرات قصيرة.⁽⁶⁾ ، وهو عبارة عن خيوط مصنعة تكون فيها المادة المكونة للألياف عبارة عن أي بوليمر تخليقي طويل السلسلة.⁽⁷⁾

نفاذية الأقمشة للهواء :-

تعتبر خاصية نفاذية الأقمشة للهواء هي إحدى الخواص الهامة التي لها دوراً كبيراً في تحديد مدى الملائمة الوظيفية للمنسوج، كما أنها تؤكد خواص الدفء للملابس المستعملة في الجو البارد.⁽⁸⁾

الدراسات السابقة :

أمكن تصنيف الدراسات السابقة إلى 3 محاور هما:

المحور الأول: الدراسات التي إهتمت بتناول البلازما:-

⁽⁹⁾ دراسة ريم عطية (2016م) :

هدفت هذه الدراسة إلى: تحسين الخواص الطبيعية لأقمشة عديد الإستر مثل زيادة خواص الإبتلال وتقليل الشحنات الإستاتيكية ومن ثم تحسين خواص مقاومة الإتساخ.

وتكمن أهمية البحث في الآتي: التعرف علي اسلوب المعالجة بالبلازما الباردة والاستفادة منه في معالجة الاقمشة القطنية.

توصلت الدراسة إلى: - زيادة ملحوظة في خواص الإبتلال للعينات المعالجة عن العينات الغير المعالجة وتتوقف هذه الزيادة علي نوع الغاز المستخدم.

تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية: عملت هذه الدراسة الحالية علي معالجة الأقمشة القطنية بالبلازما بينما عمل هذا البحث علي استخدام المعالجة بالبلازما لأقمشة البولي إستر لتحسين مجموعة الخصائص الوظيفية لتحقيق الراحة الملابسية.

⁽¹⁰⁾ دراسة Antonio Pedro Souto، Fernando Oliveira ،Andrea Zille (2014م) :

هدفت هذه الدراسة إلى: توفير تحديث مهم للوضع الحالي المتعلق بتقنيات البلازما المطبقة على صناعة المنسوجات .

وتكمن أهمية البحث في الآتي: التعرف على أنواع وطرق المعالجة بالبلازما في صناعة النسيج .
توصلت الدراسة إلى: تكنولوجيا بلازما الضغط في الهواء وخاصة لا يتطلب أي غاز حامل باهظ الثمن مثل الهيليوم وأيضا المعالجة بالبلازما منخفضة التكاليف للغاية مقارنة بتقنيات البلازما الأخرى.
تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية : عملت هذه الدراسة على دراسة الإطار النظري للمعالجة بالبلازما بينما عمل هذا البحث على استخدام المعالجة بالبلازما لأقمشة البولي إستر باستخدام بلازما (DBD) لتحقيق الراحة الملابسية.

المحور الثاني : الدراسات التي اهتمت بأقمشة البولي استر

(11) دراسة محمد عيد (2017م): هدفت هذه الدراسة إلى: الإستفادة من خلط الألياف الصناعية والألياف التحويلية وذلك لسد الإحتياجات المتزايدة ونقص الخامات الطبيعية.
وتكمن أهمية البحث في الآتي: الإستعاضة عن الخامات الطبيعية واستخدام الألياف الصناعية وإجراء عملية الخلط لها .

ولقد استفاد هذا البحث من الدراسة في: التعرف على نشأة الألياف الصناعية وخواصها.
تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية: استخدمت هذه الدراسة خلط الألياف الصناعية والتحويلية لسد الإحتياجات ونقص الخامات الطبيعية بينما عمل هذا البحث على استخدام الألياف الصناعية (بولي استر) ومعالجتها بالبلازما لتحسين الخواص لتحقيق الراحة الملابسية .
(12) دراسة أميرة فرغلي (2015م) : هدفت هذه الدراسة إلى التوصل إلى أفضل تقنية لإنتاج خيوط البولي استر التي تعطي أفضل الخواص الوظيفية.

وتكمن أهمية البحث في الآتي: محاولة تقديم دراسة تعتمد على قيم ومعايير علمية يمكن التحكم من خلالها الحكم على أفضل نوع من خيوط البولي استر المستخدمة في الأقمشة المستخدمة في صناعة الملابس الجاهزة.
ولقد استفاد هذا البحث من الدراسة في: التعرف على خواص ألياف البولي استر والخواص الحرارية له.
تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية: استخدمت هذه الدراسة مجموعة من القيم والمعايير لإنتاج خيوط البولي استر بينما عمل هذا البحث على استخدام الألياف الصناعية (بولي استر) ومعالجتها ببلازما تفرغ العازل الكهربائي لتحقيق الراحة الملابسية.

المحور الثالث: دراسات اهتمت بتناول الراحة الملابسية: -

(13) دراسة سامية محمد (2011م) : هدفت هذه الدراسة إلى: تحديد أفضل المعايير البنائية للتركيبات النسجية في التحكم في جودة الامتصاص الشعري للأقمشة الملابسية القطنية
وتكمن أهمية البحث في الآتي: تحقيق خواص الراحة الفسيولوجية للأقمشة القطنية. توصلت الدراسة إلى: تحديد أفضل المعاملات البناء النسجي في الأقمشة المنسوجة القطنية لتحقيق خواص الراحة الفسيولوجية.
ولقد استفاد هذا البحث من الدراسة في: تحديد أفضل المعايير البنائية للأقمشة القطنية لتحقيق الراحة الملابسية.

تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية : استخدمت هذه الدراسة تغيير المعاملات التركيب النسجي والكثافات لتحقيق الراحة الملابسية بينما عمل هذا البحث على استخدام المعالجة بالبلازما للأقمشة الصناعية لتحقيق الراحة الملابسية.

(14) دراسة عادل الحديدي وآخرون (2010م):

هدفت هذه الدراسة إلى: عمل نظام قياس كمي لتقدير الراحة الملبسية لاقمشة الملابس ليحل محل النظام الحالي.

وتكمن أهمية البحث في الآتي: رفع مستوى جودة الأداء وتحسين الجودة للحصول على الراحة الملبسية. وتوصلت الدراسة إلى: النظام الجديد القادر على قياس خواص الراحة الملبسية للاقمشة بطريقة موثوق بها وزيادة القدرة على المقارنة بين الانتاج قبل وبعد الاستخدام.

ولقد استفاد هذا البحث من هذه الدراسة في: التعرف على منظومة قياس قابلية الأقمشة للحياكة لتصبح أكثر ملائمة لتقدير دليل الراحة الملبسية.

تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية: استخدمت هذه الدراسة نظام قياس كمي لتقدير الراحة الملبسية بينما حاول البحث الحالي تحقيق الراحة الملبسية للاقمشة الصناعية عن طريق المعالجة بالبلازما.

الإطار النظري :-

تاريخ البلازما:-

والذي اكتشف البلازما هو العالم السير ويليام كروكس في عام 1879م عن طريق أنبوب كروكس وأطلق عليها "المادة الإشعاعية"، ثم اكتشف العالم البريطاني جوزيف طومسون في عام 1897م خصائص وطبيعة البلازما ولكن يرجع الفضل في تسمية البلازما إلي العالم لانجموير في عام 1928م. (15)

- أنواع البلازما :-

يمكن تقسيم البلازما إلى عدة أنواع وفقاً لمعايير مختلفة كالتالي :-

أولاً درجة التأين :-

البلازما الباردة (Cold Plasma) :-

وهي غالباً ما تكون متأينة جزئياً (ضعيفة التأين) والتي يطلق عليها اسم التفريغ في الغازات ويعتبر هذا النوع المستخدم في أغلب البحوث العلمية. (3)

ويتم استخدام البلازما غير المتوازنة أو الباردة فقط لتعديل الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية للمواد الصلبة مثل المنسوجات. تنتج الجسيمات المتفاعلة كيميائياً عند درجة حرارة الغاز المنخفضة وهي خاصية فريدة للبلازما الباردة وبالتالي هناك حد أدنى للتحلل الحراري لركيزة النسيج أثناء معالجة البلازما. (16)

البلازما الساخنة (Hot Plasma) :-

وتعرف بأنها بلازما تامة التأين وتعد الوسط الأساسي التي يمكن أن تحدث فيه تفاعلات الإندماج النووي. (3) والبلازما الحرارية غير مناسبة لمعالجة المنسوجات. (17) لا يمكن استخدام هذه البلازما إلا لتوليد نسبة عالية جداً من الطاقة الحرارية أو لتعديل المواد غير العضوية المستقرة حرارياً (المعادن، أكاسيد المعادن). (18)

ألياف البولي إستر :-

بدأ الإنتاج الصناعي للألياف الصناعية التركيبية بنهاية العقد الثالث من القرن العشرين وإستمر التطور لهذه الصناعة بتنوع هذه الألياف لتصل إلى ما يزيد عن عشرين سنة. (19) ويرجع إبتكار تركيب بوليمر البولي إستر وإنتاج ألياف منه سواء من الناحية النظرية والعملية إلى الأبحاث التي أجريت في شركة دي بونت (Dupont) بالولايات المتحدة منذ عام 1929م على تكثيف البولييمرات الطويلة. (20)

خواص ألياف البولي إستر :-

أولاً الخواص الطبيعية لألياف وخيوط البولي إستر :-

1- الشكل والتركيب الميكروسكوبي :- القطاع العرضي :-

- شعيرات البولي إستر (التيريلين) تكون ناعمة السطح وإسطوانية الشكل والقطاع العرضي دائري⁽²¹⁾، والشعيرات المستمرة تكون مستقيمة اما الشعيرات القصيرة فتظهر متجعدة⁽²²⁾ وتمتاز باللمعان العالي⁽²⁰⁾.
- القطاع الطولي :-
يظهر القطاع الطولي للشعيرات ذات القطاع الدائري كأسطوانة منتظمة القطر ذات سطح ناعم وقد يظهر بالسطح بعض النقط الغائرة⁽²³⁾.
- 2- المتانة أو قوة الشد :-
تمتاز ألياف البولي إستر بدرجة عالية من التحمل والمرونة والمتانة العالية ولا تتأثر متانتها بالبلل وكذلك تمتاز الخيوط المصنوعة منها بالمتانة العالية⁽²⁴⁾.
- 3- امتصاص الرطوبة :-
إن ألياف البولي إستر هي ألياف غير محبة للماء⁽¹⁾ وتتصف ألياف البولي إستر بإنخفاض قدرتها على امتصاص الرطوبة ونظراً لإنخفاض نسبة امتصاص الماء فإن القماش يمتاز بسرعة الجفاف⁽²⁵⁾.
- 4- المرونة :-
تمتاز ألياف البولي إستر بالمرونة العالية، حيث لديها القدرة على الإحتفاظ بالأبعاد والكسرات المثبتة حرارياً⁽²⁰⁾.
الإستطالة :-
تتراوح نسبة الإستطالة إلى ما بين (20-30%) للبولي إستر العادي ، بينما إستطالة الألياف ذات المتانة فتصل إلى (15-17%) أم بالنسبة للشعيرات القصيرة فتصل إلى (25-40%).⁽²⁶⁾
- 5- الكثافة النوعية :-
تصل كثافة الألياف إلى 1,38 جم / سم³ أو 1,22 جم / سم³ تبعاً لنوع الألياف، ومن ثم فإن المنسوجات المصنوعة من ألياف البولي إستر متوسطة الوزن⁽²⁷⁾.
- 6- تأثير الحرارة :-
تمتاز ألياف البولي إستر بأن لها مقاومة جيدة للحرارة ما بين (230-240 م) وعند تعرضها للهب فإنها تنكمش وتنصهر وتستغل هذه الخاصية في عمل الكسرات الدائمة والتأثيرات الأخرى⁽²⁸⁾.
- 7- القابلية للرجوعية :-
تمتاز بخاصية إستعادة شكلها بعد الشد والعودة لشكلها الطبيعي بعد زوال قوي الشد عليها وهو ما يساعد على ثبات أبعادها وخاصة بالمنتج النهائي⁽¹⁹⁾.
تأثير الضوء :-
يتميز البولي إستر بأن له مقاومة جيدة للتأثر بالأشعة الضوئية، ولا يتأثر لونه بتعرضه للضوء ولكن بتعرضه لفترات طويلة للضوء فإنه يفقد جزءاً قليلاً من متانته ولا يتأثر لونه بتعرضه للضوء⁽²⁹⁾.
- 8- تأثير الحشرات :-
لا يتأثر البولي إستر بالحشرات أو العفن⁽²²⁾.
- ثانياً الخواص الكيميائية لألياف البولي إستر :-**
- 1- تأثير الأحماض :-
ألياف البولي إستر لها مقاومة عالية للأحماض المخففة حيث أنها لا تؤدي إلى تأثير ضار للألياف، إلا إذا إستمر التعرض لها لعدة أيام فإنه يؤدي إلى تلف الشعيرات⁽²³⁾.
- 2- تأثير القلويات :-

تتغير خواص الألياف المعالجة بالقلويات المركزة أو القلويات المخففة الساخنة في حين أنه تذوب في محاليل القلويات المركزة عند درجة الغليان⁽¹⁹⁾ أما القلويات الضعيفة فلا يتأثر بها⁽²⁰⁾.

3- تأثير المواد المؤكسدة :

تتميز ألياف البولي إستر بمقاومة المواد المؤكسدة ولهذا فإنها تتحمل عمليات التبييض التي تتم على الألياف الأخرى بدرجة أعلى من تحمل تلك الألياف للمواد المؤكسدة المستعملة في هذه العمليات⁽²⁰⁾.

4- تأثير المذيبات العضوية :-

لا تتأثر ألياف البولي إستر بالمذيبات العضوية التي تستخدم في عمليات التنظيف⁽²⁹⁾ الجاف أو الإتساختات أو إزالة البقع عند درجة حرارة الغرفة⁽¹⁹⁾ مثل الأسيتون والبنزين وتتراكلوريد⁽³⁰⁾.

ثالثاً خاصية التعجن بالحرارة :-

من الممكن تشكيل ألياف البولي إستر بواسطة الحرارة وذلك عند درجة حرارة 180-220م° ، وتستغل هذه الخاصية في عمل الكسرات الدائمة في الملابس كما تستغل في إنتاج خيوط متضخمة من البولي إستر⁽¹⁾.

خاصية نفاذية الهواء وأثرها على الراحة Air- Permeability :-

تعتبر خاصية نفاذية الأقمشة للهواء هي إحدى الخواص الهامة التي لها دوراً كبيراً في تحديد مدى الملائمة الوظيفية للمنسوج، كما أنها تؤكد خواص الدفء للملابس المستعملة في الجو البارد⁽⁸⁾ كما اتضح بأن أهمية نفاذية الهواء تزداد في حالة الأقمشة الصيفية المصنوعة من الألياف الصناعية وكذلك النفاذية تكون عالية عند استخدام الخيوط الرفيعة⁽³¹⁾.

كما تعرف نفاذية الهواء بأنها قدرة الهواء على المرور فكلما اتسعت الفراغات أو الفتحات النسجية بين الألياف والخيوط بالقماش يتم الحصول على نفاذية عالية وذلك لعظم كمية الهواء المار وذلك عند ظروف ضغط معينة⁽³²⁾ ، أما إذا كانت الخيوط مزدحمة الكثافة ومحكمة النسيج أيضاً فإننا نحصل على مسافات هوائية قليلة بين هذه الخيوط⁽⁴⁾.

العوامل المؤثرة على نفاذية الهواء :-

أسلوب الغزل :-

ترتفع قيمة النفاذية للأقمشة المنتجة من خيوط غزل الطرف المفتوح عن خيوط الغزل الحلقي ويفسر ذلك من خلال التركيب الدقيق لنوع الغزل، حيث أن الخيوط المنتجة بأسلوب غزل الطرف المفتوح بانتفاخ الخيط وزيادة حجمه وأيضاً يتميز بعدم التفاف الشعيرات حول محور الخيط بل تلتف حول نفسها مما جعله يسمح بمرور كمية أكبر من الهواء خلال الخيط .

نمرة الخيط :-

نمرة الخيط لها أثر واضح على نفاذية الهواء حيث أن تسمح نمرة الخيوط الرفيعة بمرور أكبر نسبة هواء عن نمرة الخيوط السميكة، حيث أن الخيوط الرفيعة تكون مكونة شعيرات طويلة أو متوسطة مما يؤدي إلى خيوط منظمة قليلة التشعير⁽⁴⁾.

التركيب النسجي :-

التركيب النسجي يؤثر تأثيراً كبيراً على مقدار نفاذية الأقمشة للهواء وكذلك درجة التوصيل الحراري حيث أنه يتناسب كلاً من مقدار نفاذية الأقمشة للهواء ودرجة التوصيل الحراري طردياً مع الأنسجة المفتوحة التركيب وعكسياً مع الأقمشة المقفولة⁽³²⁾.

الكثافة النسجية :-

تتأثر نفاذية النسيج بكثافة كلاً من خيوط السداء واللحمة في وحدة المساحة حيث أنه كلما كانت الخيوط مزدحمة الكثافة ومحكمة النسيج فيترتب علي ذلك وجود مسافات هوائية قليلة بين هذه الخيوط وبالتالي تقل نفاذية الأقمشة للهواء. (32)

تأثير نوع الألياف :-

الأقمشة المصنوعة من الألياف الصناعية لا تمتص العرق ولذلك يجب أن تصمم بدرجة نفاذية عالية نسبياً تمكن من انتقال العرق عن طريق الثغور الواسعة. علي العكس في حالة الشعيرات التي تمتص الرطوبة مثل القطن والكتان فيمكن أن تصمم الأقمشة بأي درجة نفاذية للهواء وذلك دون أن يتعارض مع راحة الجسم، حيث أنه كلما قل حجم الفراغات الهوائية وزاد عددها كانت الأقمشة أقل نفاذية للهواء وأكثر دفئاً. (4)

الخطوات الإجرائية للدراسة التطبيقية للبحث :

تنفيذ عينات الأقمشة المنتجة تحت البحث :-

يعمل هذا البحث على تناول مجموعة من المتغيرات في إنتاج اقمشة ألياف صناعية (أقمشة البولي استر 100%) ومعالجتها بالبلازما على جهاز (DBD) بمجموعة من المتغيرات وذلك لإنتاج أقمشة ألياف صناعية تعمل على تحقيق الراحة وتحسين نفاذية الأقمشة للهواء وذلك هو هدف البحث الحالي لتناسب العصر الحالي.

المواصفة التنفيذية لعينات الدراسة:

تم عمل التجارب التطبيقية وإنتاج القماش المستخدم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وذلك بالمواصفات الآتية:-

مواصفة خيوط السداء:-

• النمره: 150 بولي استر

• نوع الغزل: غزل مستمر

• عدد فتل / السم: 20 فتلة / على النول

• عدد فتل اسطوانة السداء: 1800 فتله + 80 فتلة براسل لقماش عرض 90 سم

• نوع المشط: مشط عدة 10

• نظام التطريح: 2 / باب


مواصفة خيوط اللحمة المستخدمة للقماش:-

• النمره: 75 بولي استر

• نوع الغزل: مستمر

• نوع الخامة: بولي استر 100%

• التركيب النسجي المستخدم:-



شكل (1) يوضح التركيب النسجي (نسيج سادة 1/1)

ا- العوامل الثابتة:- جميع مواصفات السداء واللحمة

- نوع خيوط السداء المستخدم.
- نمرة خيوط السداء المستخدم.
- عدد خيوط السداء.
- عرض السداء بالمشط.
- التركيب النسجي المستخدم.
- نمرة خيوط اللحمة
- عدد خيوط اللحمة في وحدة القياس

العوامل المتغيرة: - لا توجد

تم إنتاج 10 متر قماش بالمواصفات السابق ذكرها وهي كالتالي قماش 75×150 بولي استر المعالجة بالبلازما: -

تمت معالجة الأقمشة المنتجة محل البحث في مركز تكنولوجيا البلازما بجامعة الأزهر بنين على جهاز (DBD) (بلازما تفريغ العازل الكهربائي) حيث تمت المعالجة للأقمشة المنتجة السابق ذكرها بمجموعة من المتغيرات وهي: -

أولاً زمن المعالجة المستخدم :- تمت المعالجة علي 8 أزمنة مختلفة وهما (3 ق، 5 ق، 7 ق، 10 ق، 12 ق، 15 ق، 20 ق، 30 ق)

ثانياً الجهد الكهربائي (الفولت) :- تم استخدام فولت 100 ، 120

ثالثاً نوع الغاز المستخدم :- غاز الاكسجين O₂ , غاز الهواء Air وفيما يلي توضيح لعملية المعالجة بالبلازما للعينات كما سبق توضيحه:- قماش بولي استر نمرة غزل 75×150 :-

جدول (1) التالي يوضح متغيرات عملية المعالجة للقماش

الغاز	الجهد الكهربائي (الفولت)	الزمن (ث)	رقم العينه
-	-	-	العينة القياسية بدون معالجة (Blank)
O ₂	100	3	1
		5	2
		7	3
		10	4
		12	5
		15	6
		20	7
		30	8
Air	100	3	9
		5	10
		7	11
		10	12

رقم العينه	الزمن (ث)	الجهد الكهربائي (الفولت)	الغاز
13	12	120	O ₂
14	15		
15	20		
16	30		
17	3		
18	5		
19	7		
20	10		
21	12		
22	15		
23	20		
24	30		
25	3	120	Air
26	5		
27	7		
28	10		
29	12		
30	15		
31	20		
32	30		

الاختبارات المعملية للأقمشة المنتجة: -

أجريت الاختبارات المعملية على عينات الدراسة بمعامل المركز القومي للبحوث ومعهد القياس والمعايرة وذلك في الجو القياسي 65م⁺2م ورطوبة ودرجة حرارة قياسية 20م⁺2م والاختبارات هي: -
 1- اختبار نفاذية الأقمشة للهواء: - سم³ / سم² / ث

تم عمل هذا الإختبار باستخدام جهاز Air Permeability Tester وذلك طبقا للمواصفة القياسية ASTM D 737 حيث يتم وضع العينه علي فتحة دائرية لها مساحه محددة بقاعدة الجهاز ثم الضغط عليها بضغط متصل بالجهاز ويتم اخذ القراءات من أماكن مختنفة للعينه وحساب المتوسط لها .

النتائج والمناقشة:

تأثير عوامل الدراسة علي الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث:

تم تحليل البيانات والمعالجات الاحصائية عن طريق :-

- 1- حساب المتوسطات لكل اختبار من الاختبارات السابقة تحت تأثير المتغيرات
- 2- عمل تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة وهي (زمن المعالجة، الغاز) علي: نفاذية الأقمشة للهواء، ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير معنوي إلى أقل قيمة المعنوية المحسوبة (P-Level) فإذا

كانت قيمتها أقل من أو يساوي (0.05) يكون هناك تأثير معنوي (ذو دلالة إحصائية) على الخاصية المدروسة أما إذا كانت أكبر من (0.05) يكون هناك تأثير غير معنوي على الخاصية المدروسة

3- اختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين مستويات المتغيرات لتحديد اتجاه الفروق في كل من مستوياته

4- معادلات خط الانحدار ومعاملات التحديد للعلاقة بين متغيرات البحث تمثل نظريا العلاقة الرياضية بين عوامل الدراسة والخواص المقاسة للتنبؤ النظري لقيم الخواص المستخدمه عند أي قيمة لعوامل الدراسة

5- تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بتحويل نتائج قياسات هذه الخواص الي قيم مقارنة مئوية تتراوح بين (صفر:100) حيث ان القيمة المقارنة الأكبر هي الأفضل مع الخواص المقاسة أي كان نوع الخواص سواء موجبة أو سالبة.

1- تأثير عوامل الدراسة على نفاذية الهواء سم³ / سم².ث


1-1 تأثير عوامل الدراسة على نفاذية الهواء سم³ / سم².ث للقماش المعالج :-

أ- باستخدام الجهد الكهربائي فولت 100 :-

جدول (2) متوسطات نتائج تأثير عوامل الدراسة (الزمن المستخدم للمعالجة، الفولت "الجهد الكهربائي"، الغاز) على الخواص الوظيفية المقاسة للقماش المعالج

رقم العينه	الزمن المستخدم للمعالجة (ق)	الفولت	غاز	اختبار نفاذية الهواء سم ³ /سم ² .ث
Blank				136
1	3			134.4
2	5			127.1
3	7			126.2
4	10	100	O ₂	128.8
5	12			128.8
6	15			129.6
7	20			142.4
8	30			139.2
9	3			128
10	5			123.5
11	7			134.4
12	10			124.4
13	12	100	Air	127.1
14	15			132
15	20			127.1
16	30			126.2
17	3			130.4
18	5			127.1
19	7			134.4

رقم العينه	الزمن المستخدم للمعالجة (ق)	الفولت	غاز	اختبار نفاذية الهواء سم ³ /سم ² .ث
20	10			123.5
21	12	120	O ₂	126.2
22	15			128
23	20			128.8
24	30			132.8
25	3			128
26	5			129.6
27	7			121.7
28	10			125.3
29	12	120	Air	128
30	15			132
31	20			125.3
32	30			128.8




شكل (2) تأثير زمن المعالجة لكلاً من غاز الأوكسجين وغاز الهواء مع الجهد الكهربائي 100 فولت من الشكل (2) يتضح أن هناك علاقة طردية بين الزمن المستخدم للمعالجة ونفاذية الهواء وذلك عند استخدام الغازين المستخدمين .
تم استنتاج معادلة الانحدار من العلاقة بين نفاذية الهواء-سم³/سم².ث والزمن المستخدم للمعالجة علي النحو التالي :-

$$R^2 = 0.80 \quad R = \sqrt{r^2} \quad R = 0.89 \quad \text{غاز الأوكسجين (O}_2\text{)}$$

$$R^2 = 0.62 \quad R = \sqrt{r^2} \quad R = 0.78 \quad \text{غاز الهواء (Air)}$$

نوع العلاقة :- درجة اولي (خط مستقيم) عند استخدام الغازين المستخدمين .

ويوضح الشكل (2) أنه يوجد ارتباط قوي عند استخدام غاز الأكسجين (O_2) وغاز الهواء (Air) حيث ان غاز الأكسجين حقق اعلي نسبة ارتباط من غاز الهواء .
ب - باستخدام الجهد الكهربى فولت 120 :-



شكل (3) تأثير زمن المعالجة لكلاً من غاز الأكسجين وغاز الهواء مع الجهد الكهربى 120 فولت

من الشكل (3) يتضح أن هناك علاقة طردية بين الزمن المستخدم للمعالجة ونفاذية الهواء وذلك عند استخدام الغازين المستخدمين .

تم استنتاج معادلة الانحدار من العلاقة بين نفاذية الهواء-سم3/سم2.ث والزمن المستخدم للمعالجة علي النحو التالي :-

$$R^2= 0.63 \quad R=\sqrt{r^2} \quad R= 0.79 \quad \text{غاز الأكسجين (} O_2 \text{)}$$

$$R^2= 0.68 \quad R=\sqrt{r^2} \quad R=0.82 \quad \text{غاز الهواء (Air)}$$

نوع العلاقة :- درجة اولي (خط مستقيم) عند استخدام غاز الغازين المستخدمين .

ويوضح الشكل (3) أنه يوجد ارتباط قوي عند استخدام غازالأكسجين (O_2) وغاز الهواء(Air)

من الشكلين السابقين (2, 3) يتضح ان المعالجة بالبلازما حسنت نفاذية الهواء للأقمشة لجميع الحالات المستخدمة في جميع الظروف المستخدمة للمعالجة مقارنة بنفاذية الهواء للعينه القياسية بدون معالجة (Blank) . ويتضح ان نفاذية الهواء للعينات للمعالجة للجهد الكهربى 100 فولت افضل من تلك المعالجة للجهد الكهربى فولت 120 .

2-1 تحليل التباين المتعدد لخاصية نفاذية الأقمشة للهواء:-

جدول (3) يوضح نتيجة تحليل التباين لنفاذية الأقمشة للهواء علماً بان الدلالة الإحصائية لكل عامل تأخذ الرموز التالية:-

❖ ** يعبر عن تأثير معنوي بدلالة إحصائية 0,01


❖ * يعبر عن تأثير معنوي بدلالة إحصائية 0,05

❖ - يعبر عن تأثير غير معنوي

الترتيب	نفاذية الهواء معامل الجودة	الغاز المستخدم	الجهد الكهربائي-فولت	الزمن المستخدم للمعالجة	رقم العينة
9	91.6%	O ₂	120	3	17
20	89.3%	O ₂	120	5	18
3	94.4%	O ₂	120	7	19
30	86.7%	O ₂	120	10	20
24	88.6%	O ₂	120	12	21
16	89.9%	O ₂	120	15	22
12	90.4%	O ₂	120	20	23
6	93.3%	O ₂	120	30	24
16	89.9%	Air	120	3	25
10	91.0%	Air	120	5	26
32	85.5%	Air	120	7	27
27	88.0%	Air	120	10	28
16	89.9%	Air	120	12	29
7	92.7%	Air	120	15	30
27	88.0%	Air	120	20	31
12	90.4%	Air	120	30	32


من الجدول السابق (5) يتضح أن أفضل عينة في القماش المعالج هي العينة (7) ذات الزمن المستخدم للمعالجة 20 دقيقة وجهد كهربائي 100 فولت وغاز الأكسجين حيث أن لها أعلى معامل جودة بنسبة 100% بينما أقل عينة هي العينة (27) ذات الزمن المستخدم للمعالجة 7 دقيقة وجهد كهربائي 120 فولت وغاز الهواء حيث أن لها أقل معامل جودة بنسبة 85,5% .

3- ب - معامل الجودة لنفاذية الأقمشة للهواء للجهد الكهربائي والغاز المستخدمين :-



شكل (4) معامل الجودة لنفاذية الأقمشة للهواء

من الشكل السابق (4) يتضح أن المعالجة باستخدام غاز الأكسجين هي الأفضل للفولت 100 والفولت 120 وبليه استخدام غاز الهواء .



شكل (5) معامل الجودة لنفاذية الأقمشة للهواء للأزمنة المستخدمة للمعالجة
من الشكل السابق (5) يتضح أن الزمن المستخدم للمعالجة 3، 7، 15، 20، 30 دقيقة هي الأفضل حيث أن لها متوسط حسابي ومعامل جودة فوق ال 90% ، ولذلك يفضل المعالجة باستخدام 3 دقيقة حيث أن لها نفس التأثير بزيادة وقت المعالجة وذلك لتقليل التكلفة .
التأكد من صحة الفروض ومناقشة النتائج وتفسيرها :-

- الفرض الأول يوجد فروق ذو دلالة إحصائية بين نوع الغاز المستخدم وخواص الراحة لأقمشة البولي استر الخام ثبت وجود فرق معنوي ذو دلالة إحصائية لنفاذية الأقمشة للهواء لعامل الغاز بين غاز الهواء وغاز الأكسجين وأعلي نفاذية الأقمشة للهواء كانت مع غاز الأكسجين مع الجهد الكهربائي فولت 100 , فولت 120. وهذه النتائج تتفق مع الدراسات السابقة دراسة (Hend Mohamed- 2007) حيث أثبتت الدراسة أن تأثير المعالجة بالبلازما بغاز الأكسجين تعطي تأثيراً إيجابياً للعينات المعالجة .
- الفرض الثاني يوجد فروق ذو دلالة إحصائية بين الزمن المستخدم في المعالجة بالبلازما وخواص الراحة (نفاذية الأقمشة للهواء) لأقمشة البولي استر الخام وضح أنه غير دال إحصائياً ولذلك يفضل استخدام زمن المعالجة 3 دقيقة وذلك لتقليل التكلفة ويرجع ذلك إلى اختلاف الزمن المعالج لايؤثر تأثير معنوي علي النتائج ويتفق هذا مع الدراسات السابقة دراسة " ريم عطية - 2016م " .
- الفرض الثالث يوجد فروق ذو دلالة إحصائية بين الجهد الكهربائي (الفولت) والقدرة المستخدمة في المعالجة بالبلازما وخواص الراحة (نفاذية الأقمشة للهواء) لأقمشة البولي استر الخام ثبت أنه فرض غير دال إحصائياً بين الجهد الكهربائي (فولت 100 , فولت 120) ولهذا يفضل استخدام الجهد الكهربائي فولت 100 لتقليل التكلفة ويرجع ذلك إلى اختلاف الجهد الكهربائي في المعالجة لا يؤثر تأثير معنوي علي النتائج وتتفق مع الدراسات السابقة دراسة (Hend Mohamed- 2007) .

أهم النتائج التي توصلت إليها ومناقشتها :-

- المعالجة بالبلازما حسنت نفاذية الهواء للأقمشة لجميع الحالات المستخدمة في جميع الظروف المستخدمة للمعالجة مقارنة بنفاذية الهواء للعينة القياسية بدون معالجة (Blank) وهذا يتفق مع غرض البحث الحالي.
- أفضل عينة في القماش المعالج هي العينة (7) ذات الزمن المستخدم للمعالجة 20 دقيقة وجهد كهربي 100 فولت وغاز الأكسجين حيث أن لها أعلى معامل جودة بنسبة 100%.
- أقل عينة هي العينة (27) ذات الزمن المستخدم للمعالجة 7 دقيقة وجهد كهربي 120 فولت وغاز الهواء حيث أن لها أقل معامل جودة بنسبة 85,5% .
- نفاذية الهواء للعينات المعالجة للجهد الكهربي 100 فولت افضل من تلك المعالجة للجهد الكهربي فولت 120 كما جاء في تحليل الإنحدار .
- اعلي نفاذية الأقمشة للهواء كانت مع زمن المعالجة 3 ، 7، 15، 20 ، 30 دقيقة كما جاء في المتوسط الحسابي لمعامل الجودة شكل (5) .
- أعلي نفاذية الأقمشة للهواء كانت مع غاز الأكسجين مع الجهد الكهربي فولت 100 ثم فولت 120 كما جاء في معامل الجودة شكل (4) .

المراجع

- (1) منار محمد رشاد :- " إمكانية الاستفادة من الخواص الحرارية للأقمشة الصناعية في إثراء القيم الجمالية والفنية في مجال مكملات الملابس " - رسالة ماجستير - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2009م.
- (2) مها محمد كامل :- " تأثير خلط بعض الألياف الصناعية لإنتاج خيوط تحقق الأداء الوظيفي لأقمشة المفروشات " - رسالة دكتوراة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - 2005 م .
- (3) رشا صادق- سوسن درويش - محمود مرسي- حربي عز الدين :- " تقييم تأثير استخدام البلازما في البقع من المنسوجات القطنية : دراسة تجريبية " - مجلة كلية الآثار مجلد 10 - عدد 24 - جامعة القاهرة - 2021 م .
- (4) نجلاء سعيد عبد النبي صوفان :- " تأثير البرم علي خصائص الراحة الملابسية لأقمشة تريكو اللحمة " - رسالة ماجستير - كلية الإقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2008 م .
- (5) Hend Mohamed Ahmed Ali :- " Studies On The Printability Of Cotton And Polyester Fabrics Treated With Plasma " - Master - Faculty Of Science - El Azhr University - 2007 .
- (6) إلهام عبد العزيز محمد :- " تأثير بعض المعالجات الكيميائية والتراكيب البنائية علي الخواص الوظيفية للأقمشة المستخدمة لعلاج مرضي قرح الفراش " - رسالة دكتوراة - كلية الإقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2010م.
- (7) محمد جمال- هبة الله السيد- جمال عبد الحميد :- " تأثير إستخدام خيوط الشانيليا المنتجة من الميكروفيبر بولي إستر علي خواص أقمشة المفروشات " - مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية - عدد 14 - 2019 م
- (8) نجلاء محمد خير الله :- " متطلبات التصميم الوظيفي للملابس المنزلية للمرأة الحامل وفقاً لمتطلبات الراحة الملابسية " - رسالة دكتوراة - كلية الإقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2021م.
- (9) ريم محمد محمد عطية :- " تحوير أقمشة عديد الإستر عن طريق المعالجة بالبلازما " - رسالة دكتوراة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - 2016 م .

- 10) Andrea Zille، Fernando Ribeiro Oliveira، Antonio Pedro Souto :- "Plasma Treatment in Textile Industry"- Plasma Process. Polym - - Wiley- Vch – Volume 12 – Issue 2 - 2014.
- 11) محمد علي عيد :- " الإستفادة من خلط ألياف البولستر لإنتاج خيوط تستخدم في أقمشة الملابس الصيفية " - رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - 2017م
- 12) أميرة أحمد فرغلي :- " تأثير اختلاف تقنية إنتاج وتركيب خيوط البولي استر علي الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة " - رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - 2015م .
- 13) سامية محمد محمد الطوبشي :- " معايير التركيب البنائي النسجي في التحكم في جودة الامتصاص الشعري كدالة فيزيقية لخواص الراحة الملابسية في الملابس المصري " - مجلة بحوث التربية النوعية - عدد 19 - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة - 2011م
- 14) عادل محمد الحديدي - زينب عبد العزيز :- " التقدير الوصفي للراحة الملابسية قياس الراحة الملابسية للأقمشة بطريقة رخيصة وفعالة " - مجلة بحوث التربية النوعية - عدد 18 - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة - 2010م .
- 15) زكية سعيد الغامدي :- " البلازما = Plasma " - الهيئة العامة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة - الإعجاز العلمي - عدد 43 - 2013م .
- 16) Marija Gorjanc، Marija Gorenšek، Petar Jovančić and Miran Mozetič :- " Multifunctional Textiles – Modification by Plasma، Dyeing and Nanoparticles" - intech open science open minds- 2013.
- 17) Tarek Sayed Mohamed Salem :- "Plasma-based surface modifications of polyester fabrics and their interaction with cationic polyelectrolytes and anionic dyes" –master- Technische Universität Chemnitz – 2012.
- 18) Hubert Rauscher، Massimo Perucca، and Guy Buyle:- "Plasma Technology for Hyper functional Surfaces " - Food، Biomedical and Textile Applications – wiley-vch – 2010.
- 19) عبير أحمد سيد داود:- " تأثير إختلاف معامل برم خيوط البولي استر المستمرة على المظهر السطحى وملمس الأقمشة بما يلائم الغرض الوظيفى للمنتج " - رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - 2003م.
- 20) سمر احمد مصباح :- " تأثير بعض عوامل التركيب البنائى النسجى لأقمشة البولستر المصبوغة بصبغات امنة بيئياً " - رسالة دكتوراة - كلية الإقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية - 2009م.
- 21) مصطفى عزت محمد الإبياري :- " دراسة تأثير عملية التجهيز علي الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة البولي إستر لتحقيق أفضل المعايير العلمية لإنتاج أقمشة السيدات " - رسالة دكتوراة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - 2007م.
- 22) نجوي فاروق رجب :- " إمكانية تصميم بعض الأقمشة الرياضية (الجمباز) للتوافق مع الأداء الوظيفي للإستخدام النهائي " - رسالة دكتوراة - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا - 2005م .
- 23) أبو المجد عبد الخالق ابو المجد - سمير أحمد الطنطاوي :- " إمكانية الإستفادة من خلط الصوف ببعض الخامات الصناعية للحصول على خواص تلائم طبيعة الإستخدام وإنتاجها على نظام الألياف الصناعية " - بحوث في التربية النوعية - عدد 29 - كلية التربية النوعية - جامعة القاهرة - 2017م

- (24) ضياء الدين مصطفى عبدة- مني علي أحمد :- " تأثير إستخدام شعيرات صوف مختلفة الدقة (الميكرون) علي بعض خواص الخيوط الصوفية المخلوطة مع ألياف البولي إستر " -مجلة علوم وفنون - مجلد 23- عدد 2 - جامعة حلوان -2011م.
- (25) سوزان حسيني سند :-" مدي توافق خلط أصناف الأقطان المصرية الجديدة مع ألياف البولي إستر وتأثيره علي الخواص الفيزيائية للخيوط وقابلية المنتج للمعالجة بالقلوي ارتباطاً بالأداء الوظيفي " -رسالة دكتوراة - كلية الفنون التطبيقية -جامعة حلوان- 2001م
- (26) أسماء العقيلي إبراهيم :- " تقنيات التشكيل علي المانيكان للأقمشة المطاطة (بولي إستر / ليكرا) لتحسين الإمكانيات الجميلة والتشكيلية " -رسالة دكتوراة- كلية الإقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية - 2016م.
- (27) إيهاب عبد الله بكر :- " تأثير اتجاه معامل برم خيوط البولي إستر مختلفة التكوين علي مظهرية الأقمشة المنتجة بماكينات الضغط النفاث للماء " -رسالة ماجستير- كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - 2008م
- (28) أسماء حميدة محمد :- " دراسة تائير المواد الكيميائية علي العمر الإستهلاكي لملايس الحماية للعاملين في مجال الصناعة " -رسالة ماجستير- كلية الإقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2009 م .
- (29) إيمان حامد محمود ربيع :-" تأثير اختلاف نسب الخلط والتجهيز النهائي لخامتي الحرير الطبيعي والبولي إستر علي خواص الأداء الوظيفي للملايس الجاهزة" -رسالة دكتوراة- كلية التربية النوعية - جامعة طنطا - 2005م
- (30) إنصاف نصر - كوثر الزغبي :- " كتاب دراسات في النسيج " - دار الفكر العربي- القاهرة - 2005م.
- (31) فانتن محمد عبد التواب :-" معايير تحقيق خاصية الراحة في أقمشة الملايس الصيفية " -رسالة دكتوراة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان- 2008م .
- (32) سعدية عمر خليل :-" تأثير اختلاف نوع الخامة علي الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة : أولاً خواص الراحة " -مجلة علوم وفنون - جامعة حلوان - مجلد 14 - عدد3 - جامعة حلوان - 2002م

Studying the effect of plasma treatment on the air permeability of polyester fabrics

Roshdi Eid¹, Khaled Hussien², Fawzy Elshrief¹, Samah Essam¹

¹ Department of Clothing and Textile, Faculty of Home Economics, Menoufia Univerity, Shibin El Kom, Egypt

² Faculty of Science, Azhar University, Cairo, Egypt

Abstract

Physical techniques can usefully replace some of these chemical mechanisms, such as soil cleanup. Where the study of plasma is one of these physical materials applied to all industrial and cellulosic fabrics, and the aim of the research was to study textual variables (treatment time - gas type - voltage) and their impact on improving the permeability of fabrics, fabrics and polyester. Plasma (Dielectric Discharge Plasma) on (DBD) with a set of variables, namely time, voltage and type of gas used to determine the best treatment and treatment in order to obtain the best results that are published in the experiment and the performance of commercial activities in the experiment and study, conducting laboratory tests (air permeability test of fabrics) The results came to the best sample in treatment, which is the treatment with 20 minutes treatment and 100 volts voltage and its gas from natural roosters at 100%, while it appears that it has a time of 7 minutes and a voltage of 120 volts and gas, as it uses a quality factor of 85.5%, which The use of gas led in general the subject of research and study.

Keywords: Plasma, synthetic fabrics, polyester fabrics, wear comfort, air permeability