

## الاستفادة من المعالجة الحرارية لخيوط الليكرا لتحقيق البارز والمنخفض في أقمشة ملابس الأطفال ثنائية الطبقة

أ.م.د. رهاب جمعة إبراهيم

أستاذ الملابس والنسيج المساعد - كلية التربية النوعية - جامعة الزقازيق

### ملخص البحث

يهدف البحث الحالي إلى الاستفادة من المعالجة الحرارية لخيوط الليكرا المستخدمة في خيط اللحمة لإنتاج ملابس الأطفال ذات البارز والمنخفض، ولتحقيق هذا الهدف تم إنتاج أقمشة ثنائية الطبقة، حيث كانت خيوط السداء ثابتة بولي إستر ١٠٠٪، بينما كانت خيوط اللحمة متغيرة قطن/ليكرا حسب الترتيب التالي (١:١، ٢:١، ١:٢)، وتم استخدام ثلاثة تصاميم مختلفة المساحات للمزدوج، ثم أجريت المعالجة الحرارية للأقمشة المنتجة عند زمنين (٧،١٤) ثانية حيث تؤثر المعالجة الحرارية علي خيوط الليكرا وتؤدي إلي إنكماشها مما يؤثر علي أبعاد وشكل التصميم وإعطاء مظهر ثلاثي الأبعاد، ثم أجريت مجموعة من الاختبارات علي الأقمشة المنتجة (قوة الشد- نسبة الإستطالة- السمك- نفاذية الهواء- إمتصاص الماء) قبل وبعد المعالجة، وتم معالجة النتائج إحصائياً باستخدام تحليل التباين ANOVA وإختبار LSD للمقارنات المتعددة لدراسة العلاقة بين متغيرات البحث، وتوصلت الدراسة إلي تغير في شكل التصميم وتأثير المعالجة علي خواص الأقمشة وأهمية خلط خيوط الليكرا مع القطن في إنتاج ملابس الأطفال ذات البعد الثالث تحقق الخواص الوظيفية للمنتج، ويعتبر البحث إضافة لمجال الملابس والنسيج لمساهمته في تطوير الأقمشة المستخدمة لملاص الأطفال.

الكلمات المفتاحية: معالجة حرارية- خيوط الليكرا- ملابس الأطفال

### المقدمة والدراسات السابقة:

نقاس جودة المنتج الملبيسي بمدي قدرته علي توفير خواص الراحة والوفاء بمتطلبات الإستخدام، وهناك علاقة وثيقة بين نوع الخامة وخواص الراحة وبالتالي مدي تحقيق المنتج للإستخدام النهائي(غادة عبدالسلام ويسري رشاد، ٢٠٢٠)،وتعتبر صناعة الملابس أحد الصناعات الهامة والضرورية للإنسان والتي يجب تطويرها بما يتلائم مع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التجديد والتطوير والابتكار بما يتماشى مع خطوط الموضة، وأحد هذه التطورات في العصر الحديث الأقمشة المزدوجة ذات الأبعاد والتي تلعب دوراً هاماً في التقدم العلمي والصناعي مما يعود بالنفع علي المنتج النهائي، وتحدث تأثيرات جمالية علي سطح القماش بإستخدام أسلوب الكرمشة لإنتاج ما يسمى بالأقمشة ثلاثية الأبعاد (أسماء علي، ٢٠١٧) و(زينب خليل، ٢٠١٨) فالعالم وما يحيط به من طول وعرض وعمق وإرتفاع يؤدي إلي تكوين أشكال مجسمة تسمي بالبعد الثالث، ولم يعد إستخدام المنسوجات مركز علي حماية الجسم فقط بل تعدي ذلك إلي إنتاج أقمشة متخصصة ذات أماكن مختلفة الوزن والسبك والأبعاد ويطلق علي هذا النوع من الأقمشة: أقمشة البعد الثالث حيث تعطي السمك و الصلابة والقوة للمنسوج وتم إستغلال هذه الأقمشة في صناعة المنسوجات (فيروز أبو الفتوح وآخرون، ٢٠١٧) و(مروة محمد، ٢٠٢٠) وعرفت دراسات(Xiao, Xi, et al,2017)و(فيروز أبو الفتوح و إيمان رأفت، ٢٠٢٠)و(عواطف بهيج وايمان رافت، ٢٠٢١) وتعرف الأقمشة ثلاثية الأبعاد بأنها عبارة عن مجسم فراغي ذو أبعاد ثلاثية طول وعرض وعمق كطبقتين منفصلتين من القماش يتصلا مع بعضهما البعض عن طريق مجموعة من الخيوط لربط الطبقتين بشكل عمودي بزاوية قائمة، هدفت دراسة(شيماء حسين، ٢٠١١) إلي تحديد أفضل التراكييب البنائية الذي يحقق

الراحة الملبسية والخواص الوظيفية للمنتج النهائي لأقمشة التريكو ثلاثية الأبعاد، وتحديد أفضل نمرة ونوع خيط لحمة، بينما وتوصلت دراسة(هايدي إبراهيم، ٢٠١٧) إلي أهمية المعالجة الحرارية للأقمشة محل البحث لما لها من إحداث تأثيرات تصميمية جمالية علي سطح الأقمشة المزدوجة، وكلما زادت مدة المعالجة زادت التغيرات في خواص الأقمشة وبالتالي زيادة وزن المتر المربع وزيادة كثافة الغرز، وهدفت (زينب خليل، ٢٠١٨) إلي الإستفادة من أقمشة التريكو ثلاثية الأبعاد في معالجة العيوب الجسمية للسيدات من خلال الدمج بين أقمشة التريكو وفن الخداع البصري، وتوصلت الدراسة إلي تحقيق التصميمات المقترحة محل البحث درجة قبول ونجاحها في معالجة العيوب الجسمية، ، وذكرت (غادة محمد و ريم محمود، ٢٠١٨) أهمية إنتاج أقمشة ثلاثية الأبعاد تعمل علي تغيير خواص الأقمشة مختلفة السمك والوزن ذات كفاءه أداء عالي ومبنية علي أساس التركيب النسجي المزدوج، وتوصلت دراسة(فيروز أبو الفتوح ومروة محمد، ٢٠١٩) إلي تأثير المعالجة الحرارية لأقمشة ملابس السيدات لما أضافته من تأثير جمالي وظيفي إبداعي، كما أهتمت(مروة محمد، ٢٠٢٠) بدراسة تأثير المعالجة الحرارية لأقمشة السيدات المخلوطة بالليكرا في الحصول علي تصميمات متعددة من التصميم الواحد ذات بعد ثالث وتوصلت الدراسة إلي مدي تأثير المعالجة علي التصميم للأقمشة المزدوجة.

تعتبر مرحلة الطفولة من المراحل الهامة التي يجب دراستها والاهتمام بها، حيث يتأثر الطفل بملابسه ولذا يجب تصميم الملابس التي تناسب الخواص الوظيفية والجمالية وتحقق خواص الراحة الملبسية(إيريني سمير و ولاء زين العابدين، ٢٠١٧)، وتتنوع الأقمشة المستخدمة في ملابس الأطفال فمنها ما يناسب الملابس الداخلية أو المنزلية أو الملابس الخارجية وحسب

طبيعة كل نوع يجب توافر مجموعة من الصفات المميزة للوصول إلي تحقيق الجودة الكلية(أمل عبد السميع وهند عبدالملك، ٢٠١٦)، هدفت دراسة(حسن سليمان ومرفت عبدالفتاح، ٢٠٠٤) إلي الإستفادة من النسيج المتعدد الطبقات (المزدوج) في إنتاج ملابس الأطفال الصيفية تحقق الأداء الوظيفي والجمالي، بينما توصلت دراسة(حسن سليمان وطارق أحمد، ٢٠٠٧) لإنتاج أقمشة مزدوجة ذات أقلام طويلة تستخدم في ملابس الأطفال الشتوية لزيادة المتانة والتحمل، وتناولت دراسة(أحمد بهاء وآخرون، ٢٠١٣) جودة الأداء والراحة لأقمشة ملابس الأطفال وأهمية إستخدام خامة القطن في ملابس الأطفال، بينما أشارت(Wessam M.&Omima R.,2015)إلي الإستفادة من التأثيرات المختلفة للتركيب النسجية لإضافة القيم الجمالية والوظيفية لملابس الأطفال، بينما هدفت دراسة (رحاب محمد وسوزان عادل، ٢٠١٨)إلي تحقيق أفضل الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس الأطفال باستخدام التركيب النسجي المزدوج.

تعد خيوط الليكرا أحد التكنولوجيات الحديثة المعاصرة المستخدمة في إنتاج الملابس الجاهزة لما تتميز به من المطاطية وتوفير الراحة الحركية للملبس(فيروز أبو الفتوح ومروة محمد، ٢٠١٩)، وتعرف خيوط الليكرا تجارياً بإسم سبانديكس Spandex وتعني إستطالة وهي خيوط صناعية تحضر أما بطريقة الغزل الجاف أو الرطب، وتتميز خيوط الليكرا بالاستطالة العالية وتحملها عمليات الغسيل المتكرر وإحداث درجة من التجعد في الأقمشة (John Provost, 1995)و(Sadek, et al,2012) ، وأشارت (نجلاء محمد، وآخرون، ٢٠٢١) إلي أهمية خلط الليكرا مع الألياف الأخرى ومنها زيادة متانة الأقمشة والعمر الاستهلاكي، زيادة المرونة والمطاطية، ومقاومة الاحتكاك والتوير، وتناولت دراسة ( Amany; Kh. et al, 2020 ) تأثير

خامة الليكرا المخلوطة مع الأقمشة القطنية علي الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة السنجل جبرسي وتوصلت الدراسة زيادة السمك والوزن وكثافة الغرز بينما إنخفضت نفاذية الهواء للأقمشة محل الدراسة.

### مشكلة البحث:

قلة الدراسات المتعلقة بالمعالجة الحرارية لخيوط الليكرا المستخدمة لإنتاج أقمشة ملابس أطفال ثنائية الطبقة، ونظراً لاستخدام خيوط القطن مع الليكرا في التركيب المزدوج وعند تعرضها للمعالجة الحرارية تؤثر علي شكل التصميم وحدوث البارز والمنخفض في شكل القماش توحى بالبعد الثالث وإحداث تأثيرات جمالية علي سطح القماش الناتج نتيجة لاسلوب الكرمشة، مما يؤدي إلي في تغير خواص القماش والذي يمكن الاستفاده من هذه الخاصية في إنتاج ملابس الأطفال تتميز بالمتانة وقوة التحمل وتحقق خواص الراحة الملبسية وقد نبعت مشكلة البحث من الإجابة علي التساؤل الرئيسي التالي:

هل يمكن الحصول علي أقمشة ملابس الأطفال ذات بروز وإنخفاض (البعد الثالث) بإستخدام المعالجة الحرارية لخيوط الليكرا؟  
ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية:

- هل تؤثر المعالجة الحرارية علي الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة؟
- هل يؤثر إختلاف التصميم علي خواص القماش الناتج؟
- هل يؤثر ترتيب اللحمة علي الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة؟

**هدف البحث: يهدف البحث إلي:**

- دراسة تأثير المعالجة الحرارية لخياوط الليكرا في إنتاج ملابس الأطفال ذات بعد ثالث.
- إنتاج أقمشة ذات إرتفاعات مختلفة تناسب ملابس الأطفال.
- الوصول إلي :-
- أفضل ترتيب لخامات اللحمة يحقق الخواص الوظيفية والميكانيكية لملابس الأطفال.
- أفضل معالجة حرارية للأقمشة تحقق الخواص الوظيفية لملابس الأطفال.
- أفضل تصميم للأقمشة محل الدراسة يحقق الخواص الوظيفية والميكانيكية لملابس الأطفال.

**أهمية البحث:**

ترجع أهمية البحث إلي مواكبة التطورات العلمية الحديثة للإستفادة من المعالجة الحرارية لخياوط الليكرا في إنتاج أقمشة ملابس أطفال ذات البروز والانخفاض توجي بالبعد الثالث وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة لما تحتاجه هذه المرحلة من حرية الحركة وتحمل عمليات الغسيل المتكرر والشعور بالراحة.

**فروض البحث:**

- ١- توجد فروق دالة إحصائياً بين تصميمات الأقمشة محل البحث (بدون معالجة) والخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة.
- ٢- توجد فروق دالة إحصائياً بين تصميمات الأقمشة محل البحث المعالجة عند زمن "٧ث" والخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة.

٣- توجد فروق دالة إحصائياً بين تصميمات الأقمشة محل البحث المعالجة عند زمن "١٤" والخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة.

مصطلحات البحث:

**المعالجة الحرارية: Heat treatment**

يقصد بها تعريض الأقمشة المحتوية علي خيوط الليكرا للحرارة الناتجة من بخار الماء علي ماكينات خاصة عند فترات زمنية معينة فتتكمش الأماكن التي بها خيوط الليكرا ويظل الجزء المحتوي علي خيوط أخري كما هو بدون إنكماش مما يحدث إرتفاعات وإنخفاضات علي سطح المنسوج فيعطي تأثيرات تصميمية مختلفة. (أمانى مصطفى، ٢٠١٧).

**خيوط الليكرا: Lycra yarns**


هي خيوط مصنوعة من مادة البولي يوريثين، وتتميز بالمطاطية العالية ويمكن إستخدامها منفردة أو مع الأقمشة المنسوجة والتريكو، وتدخل في صناعة الملابس الحرими الداخلية وملابس البحر والجوارب وغيرها... (زينب خليل، ٢٠١٨).

**ملابس الأطفال: Children's clothes**

هي تصميمات مبتكرة تشمل الخامات والألوان والمساحات والخطوط، فهي عملية متكاملة لتخطيط ملابس الأطفال في ضوء الموضة المعاصرة من الناحية الفنية والعملية (مرام محمد، ٢٠١٧)، (رحاب محمود سوزران عادل، ٢٠١٨).

### أقمشة البعد الثالث: Third dimension fabrics

هي أقمشة ذات بُعد هندسي ثلاثي الأبعاد، نتيجة حركة خيوط اللحمة حول خيوط السداء مكونة فراغ، وتتشابك الخيوط في الاتجاه الطولي  $x$  والاتجاه  $y$  والعمود  $z$  مكونة البناء الهندسي المطلوب. (فيروز أبو الفتوح و هبه الله السيد، ٢٠٢٠)، Xiao XL, Pirbhulal S, *at el*, 2017 والشكل التالي يوضح تصميم نسيج ثلاثي الابعاد



شكل (١) تصميم نسيج ثلاثي الابعاد (Fredrik S.,2012)

حدود البحث:

- ١- حدود بشرية: ملابس الأطفال ثنائية الطبقة في مرحلة الطفولة المبكرة
- ٢- حدود زمنية: ٢٠٢٠/٢٠٢١
- ٣- حدود مكانية: مصنع بالاسكندرية للغزل والنسيج لأنتاج الأقمشة محل الدراسة - المعهد القومي للقياس والمعايرة بالهرم لإجراء الاختبارات المعملية للأقمشة محل البحث.



منهج البحث: المنهج التجريبي التحليلي

الدراسة التطبيقية:

- تم انتاج عدد ( ١٨ ) عينة قماش بمتغيرات مختلفة بالاضافة إلي (٩) عينات بدون معالجة محل البحث بمصنع للغزل والنسيج بالاسكندرية ، وكان الاسلوب التطبيقي لانتاج الأقمشة التركيب المزدوج لوجه القماش سادة ١/١ وكانت خيوط السداء ثابتة بولي استر ١٠٠٪، وكانت نمرة خيوط السداء ١/١٥٠ دينير ونمرة خيط اللحمة للقطن ١/١٦ انجليزي بينما نمرة الليكرا تعادل ١/١٢ إنجليزي، تم إستخدام ثلاثة مستويات لترتيب اللحمة قطن/ليكرا وهي (١:١ ، ١:٢ ، ١:٣)، ٣ تصميمات مختلفة المساحات للمزدوج ، ٢ زمنين معالجة حرارية وهي ( ٧ ، ١٤ ) ثانية حيث تتميز الأقمشة المستخدمة في اللحمة (قطن/ ليكرا) بالانكماش عند تعرضها للحرارة محدثة التأثير ثلاثي الأبعاد (البروز والانخفاض) علي الوجه.
- تم تنفيذ الأقمشة محل البحث على نول نسيج جاكارد Vematex إلكتروني إيطالي الصنع، قوة النول ٢ جاكارد اليكتروني، إجمالي عدد الشناكل ٢٦٨٨ بينما عدد الشناكل المخصصة للتصميم ٢٤٠٠ شكل والنول المستخدم بنظام الشرائط الملونة لقذف اللحمة، الشبكة طردي حيث كانت عدد قتل السداء ٦٨ فتلة/ سم وعدد قتل اللحمة ٣٠ لحمة/ سم للطبقتين معاً وكان عرض القماش الناتج ١٤٠سم+٢سم براسل، ووزن المتر المربع للقماش المنتج ٢٤٤جم تقريباً.
- تمت معالجة الأقمشة محل البحث بالحرارة الناتجة من بخار الماء بغرض الحصول على الإرتفاع والانخفاض على وجه المنسوج من خلال مطاطية خيوط الليكرا مما يعطي تأثير الثلاثي الأبعاد.

- تم إجراء مجموعة من الاختبارات علي الأقمشة محل الدراسة قبل وبعد المعالجة وذلك بمعامل معهد القياس والمعايرة بالهرم وهي ( قوة الشد - نسبة الاستطالة - السمك - نفاذية الهواء - إمتصاص الماء).


#### العوامل الثابتة :

- الإسلوب المستخدم في التنفيذ : النسيج المزدوج سادة ١/١
- نوع اللحمية : قطن/ ليكرا باستخدام اسلوب الغزل الحلقي للقطن
- السداء : بولي استر ١٠٠٪ خيط فردي










#### العوامل المتغيرة :

- ترتيب اللحمية : قطن / ليكرا ( ١ : ١ ، ٢ : ١ ، ٢ : ١ )
- زمن المعالجة الحرارية ( ٧ ، ١٤ ) ثانية
- تصميّات مختلفة مساحات المزدوج والجدول التالي يوضح التصميمات المستخدمة.

جدول (١) التصميمات المستخدمة محل البحث قبل التنفيذ



جدول (٢) نماذج لبعض الأقمشة المنتجة محل البحث قبل وبعد المعالجة

معالجة عند زمن "٤١ث"	معالجة عند زمن "٧ث"	بدون معالجة	
			التصميم الأول
			التصميم الثاني
			التصميم الثالث

### النتائج والمناقشات

تم استخدام تحليل التباين ANOVA لدراسة العلاقة بين متغيرات البحث (نوع اللحم، ترتيب اللحم، التصميم) علي الخواص الوظيفية ( قوة الشد - نسبة الاستطالة - السمك - نفاذية الهواء - زمن امتصاص الماء) للأقمشة المنتجة محل البحث وتم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتحديد أفضل (نوع لحم ، تصميم، ترتيب لحم ) يحقق الخواص الوظيفية للأقمشة المستخدمة محل الدراسة، ويرجع التأثير معنوي أو غير معنوي إلي قيمة المعنوية المحسوبة P-Level فإذا كانت القيمة أقل من أو يساوي (٠.٠١) يكون التأثير معنوي علي الخاصية المدروسة وإذا كانت أكبر (٠.٠١) يكون

التأثير غير معنوي علي الخاصية المدروسة ويوضح الجدول التالي نتائج متوسطات الاختبارات للأقمشة المنتجة تحت البحث.

جدول (٣) نتائج متوسطات إختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة محل الدراسة

رقم العينة	زمن المعالجة	ترتيب اللحمة قطن/ليكرا	رقم التصميم	قوة الشد كجم	نسبة الاستطالة %	السمك مم	نفاذية الهواء سم <sup>2</sup> /سم <sup>2</sup> ث	إمتصاص الماء ث
١	بدون	١:١	١	٤٢٦,٣	٩,٥٢	١,١١١	٤٦,٨٦	١,٠٢
٢			٢	٥٩٧	١٠,٤١	١,٠٣٤	٤٥,٩٦	١,٠٤
٣			٣	٥٤٣	٩,٤٥	١,٠٤١	٤٤,٩٧	١,٠٢
٤		٢:١	١	٤٦٦,٨	١٢,٦٧	١,١٠٢	٤٤,٨٣	١,٠٨
٥			٢	٥٣٠	١١,٧٧	١,٠٩١	٣٨,٦٠	١,١٤
٦			٣	٥٦٣	١١,١١	١,٠٢٦	٤٥,٣٠	١,٠٩
٧		١:٢	١	٥٨٨	٥,٨٩	١,١٠٣	٣٤,٩٠	١,٣
٨			٢	٥٩٧	٦,٧٩	١,٠٠١	٣٩,٨٦	١,١٥
٩			٣	٥٥٠	٨,٣٧	١,٠٧١	٣٦,٠٣	١,٣
١٠	٧ ثانية	١:١	١	٥٨٤	٩,٨٤	١,٥٨٨	٣٦,٣٣	١,٠٩
١١			٢	٧١٧	٨	١,٣٨٤	٣٣,٩٦	١,٠٧
١٢			٣	٦٨٣	٨,١٤	١,٣٢	٣٣,٥١	١,٠٨
١٣		٢:١	١	٤٥٧,٧	٨,٧٢	١,٤٧٤	٣٢,٠٠	٢,٠٠
١٤			٢	٤٣١	١٣,٥١	١,٦٥٥	٢٤,٠٣	١,٠٧
١٥			٣	٤٨٥	١٥,٨٣	١,٤٩٦	٢٧,٢٣	٢,٠٧
١٦		١:٢	١	٦٢١	١١,٨٧	١,١٨٩	٣٧,٠٦	١,٩
١٧			٢	٥٠٤	٧,٥٢	١,٢٢٢	٣٣,٩٦	٢,٠٣
١٨			٣	٦٦٠	١٠,٦٥	١,٠٠٤	٣٠,٩٦	١,٠٧
١٩	٤ ثانية	١:١	١	٥٩٥	١٦,٤٢	١,٧٤٨	٣٢,٦٣	٢,٠١
٢٠			٢	٦٠٢	١٥,٤٢	١,٨٠٢	٣١,٨٦	٢,٣
٢١			٣	٥٩٠	١٥,٠٢	١,٨٤١	٣٠,٥٣	٢,٢
٢٢		٢:١	١	٤٥٢,٥	٢٤,٧٨	١,٧١٢	٢٢,٧٣	٢,٨
٢٣			٢	٥١٤	٢٠,٦٧	١,٥٤٨	٢٣,٥٣	٢,٦
٢٤			٣	٦٠٥	١٨,٨٥	١,٧٥٨	٢٢,٢٣	٢,٨
٢٥		١:٢	١	٥٩٧	١٤,٤٩	١,٩٦٤	٣١,٦٦	٢,١
٢٦			٢	٥٩٦	١١,٥٣	١,٨٧٤	٣٣,٣٣	٢,٤
٢٧			٣	٥٢٩	١٣,٩٩	١,٨٩٦	٢٧,٤٦	٢,٢

**الفرض الأول :** توجد فروق دالة إحصائياً بين تصميمات الأقمشة محل

**البحث (بدون معالجة) والخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة**

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات

التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن/ليكرا ١ : ١ ، قطن/ليكرا ١ : ٢ ،

قطن/ليكرا ٢ : ١" بدون معالجة في إختبارات "قوة الشد، الاستطالة، السمك،

نفاذية الهواء، امتصاص الماء"، والجدول التالية توضح ذلك :

جدول (٤) تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات للأقمشة محل البحث بدون معالجة في إختبار قوة الشد

قوة الشد	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدالة
بين المجموعات	١٠١٤,٢٤٧	١٢٦,٧٨١	٨	٥٢,٣٤٩	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	٤٣,٥٩٣	٢,٤٢٢	١٨		
المجموع	١٠٥٧,٨٤٠		٢٦		

يتضح من جدول (٤) إن قيمة (ف) كانت (٥٢.٣٤٩) وهي قيمة دالة

إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات


التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢ ،

قطن / ليكرا ٢ : ١" بدون معالجة في إختبار قوة الشد ، ولمعرفة إتجاه الدلالة

تم تطبيق إختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٥) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

قطن / ليكرا ٢ : ١			قطن / ليكرا ١ : ٢			قطن / ليكرا ١ : ١			قوة الشد	
التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم		
م "٣" = م ٥٥٠	يم "٢" = م ٥٩٧, ١	يم "١" = م ٥٨٨	يم "٣" = م ٥٦٣	يم "٢" = م ٥٣٠	يم "١" = م ٤٦٦, ٨	يم "٣" = م ٥٤٣	يم "٢" = م ٥٩٧	يم "١" = م ٤٢٦, ٣		
								-	التصميم ١	قطن / ليكرا ١ ١ :
								١٧٠,٧ **	التصميم ٢	
								١١٦,٧ **	التصميم ٣	
								٤٠,٥ *	التصميم ١	قطن / ليكرا ١ ٢ :
								١٣٠,٢ **	التصميم ٢	
								١٠٣,٧ **	التصميم ٣	
								١٣٦,٧ **	التصميم ١	قطن / ليكرا ٢ ١ :
								١٢١,٢ **	التصميم ٢	
								١٧٠,٨ **	التصميم ٣	
								١٢٣,٧ **	التصميم ١	
								١٧٠,٧ **	التصميم ٢	
								١٢٣,٧ **	التصميم ٣	



شكل (٢) متوسط درجات التصميمات للأقمشة محل البحث "بدون معالجة" في اختبار قوة الشد

يتضح من جدول (٥) والشكل (٢) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائياً بين التصميمات الثلاث بترتيب لحمه "قطن / ليكرا ١:١، قطن / ليكرا ١:٢، قطن / ليكرا ٢:١" بدون معالجة عند مستوى دلالة ٠.٠٠١، فنجد أن التصميم "٢" قطن / ليكرا ٢ : ١ كان الأفضل في اختبار قوة الشد، يليه التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، وأخيراً التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ .

٢- بينما لا توجد فروق بين التصميم "٢" قطن / ليكرا ١:١ والتصميم "٢" قطن / ليكرا ٢:١. وهذا يتفق مع دراسة (حسام الدين السيد وحسام الدين

محمد، ٢٠١٩) و دراسة (رحاب محمد، رحاب طه، ٢٠١٨) في وجود إختلاف لنوع وكثافة خيط اللحمة علي قوة شد الأقمشة ودراسة (رحاب محمد و سوزان علي، ٢٠١٨) والتي أكدت علي أن التركيب النسجي المزدوج له تأثير علي قوة شد الأقمشة نتيجة التبادل بين خامات اللحمة لذا يفضل إستخدامه في ملابس الأطفال لإعطاء القوة والمتانة جدول (٦) تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات للأقمشة محل البحث بدون معالجة في إختبار الاستطالة


الاستطالة	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	٩٨٢,٩٨١	١٢٢,٨٧٣	٨	٣٦,٠٤٩	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	٦١,٣٥٣	٣,٤٠٩	١٨		
المجموع	١٠٤٤,٣٣٤		٢٦		

يتضح من جدول (٦) إن قيمة (ف) كانت (٣٦.٠٤٩) وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢ ، قطن / ليكرا ٢ : ١" بدون معالجة في إختبار الاستطالة ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:



جدول (٧) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

قطن / ليكرا ٢ : ١			قطن / ليكرا ١ : ٢			قطن / ليكرا ١ : ١			الاستطالة
التصميم "٣"	التصميم "٢" م	التصميم "١" م	التصميم "٣" م	التصميم "٢" م	التصميم "١" م	التصميم "٣" م	التصميم "٢" م	التصميم "١" م	
٨,٣٧ = م	= م	= م	= م	= م	= م	= م	= م	= م	
	٦,٧٩	٥,٨٩	١١,١	١١,٧	١٢,٦	٩,٤٥	١٠,٤	٩,٥٢	
			١	٧	٧		١		
								-	التصميم ١
								٠,٨٩	التصميم ٢
								**	قطن / ليكرا ١ : ١
								٠,٩٦	التصميم ٣
								**	
						٣,٢٢	٢,٢٦	٣,١٥	التصميم ١
						**	**	**	قطن / ليكرا ١ : ٢
						*٠,٩	٢,٣٢	٢,٢٥	التصميم ٢
						*	**	**	التصميم ٣
						١,٥٦	١,٦٦	١,٥٩	
			-	٠,٦٦	**	**	*٠,٧	**	
			٥,٢٢	٥,٨٨	٦,٧٨	٣,٥٦	٤,٥٢	٣,٦٣	التصميم ١
		-	**	**	**	**	**	**	قطن / ليكرا ٢ : ١
			*٠,٩	٤,٣٢	٤,٩٨	٢,٦٦	٣,٦٢	٢,٧٣	التصميم ٢
			*	**	**	**	**	**	التصميم ٣
			١,٥٨	٢,٤٨	٢,٧٤	*٣,٤	*٤,٣	١,١٥	
			**	**	**	*	*	**	



شكل (٣) متوسط درجات التصميمات للأقمشة بدون معالجة في اختبار الاستطالة

يتضح من جدول (٧) والشكل (٣) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائياً بين التصميمات الثلاث بترتيب لحمة قطن /ليكرا ١ : ١ ، قطن/ليكرا ١ : ٢ ، قطن/ليكرا ٢ : ١ بدون معالجة عند مستوي دلالة ٠.٠١ ، فنجد أن التصميم "١" قطن/ليكرا ١ : ٢ كان الأفضل في اختبار الاستطالة ، يليه التصميم "٢" قطن/ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "٣" قطن/ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "١" قطن/ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن/ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "٢" قطن/ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن/ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٢" قطن/ليكرا ١ : ٢ ، وأخيرا التصميم "١" قطن/ليكرا ٢ : ١ .

٢- كما توجد فروق عند مستوي دلالة ٠.٠٥ بين التصميم "٢" قطن/ليكرا ١ : ١ والتصميم "٣" قطن/ليكرا ٢ : ١ لصالح التصميم "٣" قطن/ليكرا ٢ : ١ .

٣- بينما لا توجد فروق بين التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ والتصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، يتضح مما سبق أن نسبة الاستطالة تزداد للأقمشة محل الدراسة في إتجاه اللحمية نظراً لوجود خيوط الليكرا ويتفق هذا مع دراسة ( شرين سيد، ٢٠٢٠ ) والتي أكدت علي أن وجود خيوط الليكرا تكسب الأقمشة مطاطية أعلى مما يسمح بحرية الخيوط للانزلاق فتزيد الاستطالة.


جدول (٨) تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات للأقمشة محل البحث بدون معالجة في اختبار السمك

السمك	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	١٠٠٩,٦١٢	١٢٦,٢٠٢	٨	٢٠,١٠٢	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	١١٣,٠٠٨	٦,٢٧٨	١٨		
المجموع	١١٢٢,٦٢٠		٢٦		

يتضح من جدول (٨) إن قيمة (ف) كانت (٢٠.١٠٢) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢ ، قطن / ليكرا ٢ : ١ : ١ بدون معالجة في اختبار السمك ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٩) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

قطن / ليكرا ١ : ٢			قطن / ليكرا ٢ : ١			قطن / ليكرا ١ : ١			السمك	
التصميم "٣"	التصميم "٢"	التصميم "١"	التصميم "٣"	التصميم "٢"	التصميم "١"	التصميم "٣"	التصميم "٢"	التصميم "١"		
= م ١,٠٧١	= م ١,٠٠١	= م ١,١٠٣	= م ١,٠٢٦	= م ١,٠٩١	= م ١,١٠٢	= م ١,٠٤١	= م ١,٠٣٤	= م ١,١١١		
								-	التصميم ١	قطن / ليكرا ١ : ١
								٠,٠٧٧ **	التصميم ٢	
							٠,٠٠٧ *	٠,٠٠٧ *	التصميم ٣	
						٠,٠٦١ **	٠,٠٦٨ **	٠,٠٠٩ **	التصميم ١	قطن / ليكرا ٢ : ١
					٠,٠١١ **	٠,٠٠٥ *	٠,٠٥٧ **	٠,٠٠٢ *	التصميم ٢	
				٠,٠٦٥ **	٠,٠٧٦ **	٠,٠١٥ **	٠,٠٠٨ **	٠,٠٨٥ **	التصميم ٣	
			٠,٠٧٧ **	٠,٠١٢ **	٠,٠٠١	٠,٠٦٢ **	٠,٠٦٩ **	٠,٠٠٨ **	التصميم ١	قطن / ليكرا ١ : ٢
		٠,١٠٢ **	٠,٠٢٥ **	٠,٠٠٩ *	٠,١٠١ **	٠,٠٠٤ *	٠,٠٣٣ **	٠,٠١١ *	التصميم ٢	
	٠,٠٠٧ *	٠,٠٣٢ **	٠,٠٤٥ **	٠,٠٠٢ *	٠,٠٣١ **	٠,٠٠٣ *	٠,٠٣٧ **	٠,٠٠٤ *	التصميم ٣	



شكل (٤) متوسط درجات التصميمات المستخدمة تبعاً لترتيب اللحمة للأقمشة بدون معالجة في اختبار السمك

يتضح من جدول (٩) والشكل (٤) الآتي :

- ١- وجود فروق دالة إحصائية بين التصميمات الثلاث بترتيب لحمة قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢ ، قطن / ليكرا ٢ : ١ ، بدون معالجة عند مستوي دلالة ٠.٠٠١ ، فنجد أن التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ كان الأفضل في اختبار السمك، يليه التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، وأخيرا التصميم "٢" قطن / ليكرا ٢ : ١ .

٢- كما توجد فروق عند مستوي دلالة ٠.٠٥ بين التصميم "٢" قطن/ليكرا  
١ : ١ والتصميم "٣" قطن/ليكرا ١ : ١ لصالح التصميم "٣" قطن/  
ليكرا ١ : ١ .

٣- بينما لا توجد فروق بين التصميم "١" قطن/ ليكرا: ١ والتصميم "١"  
قطن / ليكرا ٢ : ١ وهذا يتفق مع دراسات (عواطف بهيج وإيمان  
رأفت، ٢٠٢١)، (شرين سيد، ٢٠٢٠)، (Xiao, Xl., Pirbhulal,  
S., et al, 2017) والذين أكدوا علي وجود علاقة طردية بين سمك  
الأقمشة وكثافة خيط اللحمة وقطر خيط اللحمة.


جدول (١٠) تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات للأقمشة محل البحث بدون معالجة  
في اختبار نفاذية الهواء

نفاذية الهواء	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	٩٩٣,١٩٠	١٢٤,١٤٩	٨	٤٠,٦٦٥	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	٥٤,٩٥٣	٣,٠٥٣	١٨		
المجموع	١٠٤٨,١٤٣		٢٦		

يتضح من جدول (١٠) إن قيمة (ف) كانت (٤٠.٦٦٥) وهي قيمة  
دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات  
التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ٢ : ١ ،  
قطن / ليكرا ٢ : ١" بدون معالجة في اختبار نفاذية الهواء ، ولمعرفة اتجاه  
الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح  
ذلك:

جدول (١١) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

قطن / ليكرا ٢ : ١			قطن / ليكرا ١ : ٢			قطن / ليكرا ١ : ١			نفاذية الهواء
التصميم	التصم	التصم	التصم	التصم	التصم	التصم	التصم	التصم	
"٣"	يم	يم	يم	يم	يم	يم	يم	يم	
=م	"٢"	"١"	"٣"	"٢"	"١"	"٣"	"٢"	"١"	
٣٦,٠٣	=م	=م	=م	=م	=م	=م	=م	=م	
	٣٩,٨	٣٤,٩	٤٥,٣	٣٨,٦	٤٤,٨	٤٤,٩	٤٥,٩	٤٦,٨	
	٦	٠	٠	٠	٣	٧	٦	٦	
								-	التصميم ١
								-	التصميم ٢
								*٠,٩٩	التصميم ٣
								*١,٨٩	
								*	
								*٢,٠٣	التصميم ١
								*	
								*٨,٢٦	التصميم ٢
								*	
								*١,٥٦	التصميم ٣
								*	
								*١١,٩٦	التصميم ١
								**	
								**٧	التصميم ٢
								*	
								*١٠,٨٣	التصميم ٣
								**	



شكل (٥) متوسط درجات التصميمات للأقمشة بدون معالجة في اختبار نفاذية الهواء

يتضح من جدول (١١) والشكل (٥) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائياً بين التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ٢ : ١ ، قطن / ليكرا ٢ : ١" بدون معالجة عند مستوى دلالة ٠.٠٠١ ، فنجد أن التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ كان الأفضل في اختبار نفاذية الهواء ، يليه التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٢" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ ، وأخيراً التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ .

٢- كما توجد فروق عند مستوى دلالة ٠.٠٠٥ بين التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ لصالح التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ ، كما توجد فروق عند مستوى دلالة ٠.٠٠٥ بين

التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١  
لصالح التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ .

٣- بينما لا توجد فروق بين التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ ، وهذا يتفق مع دراسة (شرين سيد، ٢٠٢٠) والتي تري أن نفاذية الهواء للأقمشة تزيد بزيادة حجم الفراغات المكونة للمنسوج، ودراسات (رحاب محمدم سوزان، ٢٠١٨) ، (أحمد بهاء الدين وآخرون، ٢٠١٣) واللذين أكدوا علي وجود علاقة عكسية بين كثافة اللحمة ونفاذية الهواء

جدول (١٢) تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات للأقمشة محل الدراسة بدون معالجة في اختبار امتصاص الماء

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	امتصاص الماء
٠,٠١ دال	٢٧,٠٤٢	٨	١١٩,٧٥٩	٩٥٨,٠٧٣	بين المجموعات
		١٨	٤,٤٢٩	٧٩,٧١٥	داخل المجموعات
		٢٦		١٠٣٧,٧٨٨	المجموع


يتضح من جدول (١٢) إن قيمة (ف) كانت (٢٧.٠٤٢) وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢ ، قطن / ليكرا ٢ : ١" بدون معالجة في اختبار امتصاص الماء ، ولمعرفة اتجاه



الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (١٣) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

قطن / ليكرا ٢ : ١			قطن / ليكرا ١ : ٢			قطن / ليكرا ١ : ١			امتصاص الماء	
التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم		
"٣"	يم	يم	يم	يم	يم	يم	يم	يم	١,٣٠١	
= م	"٢"	"١"	"٣"	"٢"	"١"	"٣"	"٢"	"١"		
	= م	= م	= م	= م	= م	= م	= م	= م		
	١,١	١,٣	١,٠	١,١	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠		
	٥٠	٥٠	٩٠	٤٠	٨٠	٢١	٤٠	٢٠		
								-	التصميم ١م	قطن / ليكرا ١ : ١
								*٠,٠٢	التصميم ٢م	
							٠,٠١٩	**	التصميم ٣م	
						٠,٠٥٩	*٠,٠٤	*٠,٠٦	التصميم ١م	قطن / ليكرا ٢ : ٢
						٠,١١٩	**٠,٠١	*٠,١٢	التصميم ٢م	
						٠,٠٦٩	*٠,٠٥	*٠,٠٧	التصميم ٣م	
									التصميم ١م	قطن / ليكرا ١ : ٢
									التصميم ٢م	
									التصميم ٣م	
									التصميم ١م	قطن / ليكرا ٢ : ١
									التصميم ٢م	
									التصميم ٣م	



شكل (٦) متوسط درجات التصميمات للأقمشة بدون معالجة في اختبار امتصاص الماء

يتضح من جدول (١٣) والشكل (٦) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائياً بين التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن

/ ليكرا ١ : ١ ، قطن/ليكرا ١ : ٢ ، قطن/ليكرا ٢ : ١ ، قطن/ليكرا ٢ : ١ بدون معالجة

عند مستوي دلالة ٠.٠١ ، فنجد أن التصميم "٣" قطن/ليكرا ٢ : ١ : ١

كان الأفضل في اختبار امتصاص الماء ، يليه التصميم "١" قطن/

ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٢" قطن/ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٢"

قطن/ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "٣" قطن/ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم

"١" قطن/ ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "٢" قطن/ليكرا ١ : ١ ، ثم

التصميم "٣" قطن/ ليكرا ١ : ١ ، وأخيرا التصميم "١" قطن/ليكرا ١ : ١

٢- بينما لا توجد فروق بين التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم

"٣" قطن / ليكرا ١ : ١ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "١" قطن

/ ليكرا ٢ : ١ والتصميم "٣" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ويرجع السبب في

ذلك لوجود خيوط القطن في خيط اللحمة وهو خامة طبيعية أدي

لزيادة إمتصاص الماء للأقمشة محل الدراسة ويتفق هذا مع دراسة (رحاب محمودسوزان عادل، ٢٠١٨) واللتان أكدتا علي وجود علاقة عكسية بين كثافة خيط اللحمة وزمن إمتصاص الماء، وكفاءة التركيب النسجي المزدوج بالنسبة لزمن إمتصاص الماء، وبذلك يتحقق صحة الفرض الأول والذي ينص علي: توجد فروق دالة إحصائياً بين تصميمات الأقمشة محل البحث (بدون معالجة) والخواص الطبيعية والميكانيكية، وهذا يتفق مع دراسة (أمانى مصطفى، ٢٠١٧) والتي تري أن إختلاف التصميمات المستخدمة يؤثر علي خواص الأقمشة لإختلاف طبيعة كل تصميم عن الآخر في حالة وجوده علي ماكينة النسيج للأقمشة بدون معالجة ويتفق هذا مع دراسة (غادة محمد و إبراهيم عبد المنعم، ٢٠١٨) والتي أشارت إلي أن إختلاف نوع وكثافة اللحمة يؤثر علي خواص الأداء الوظيفي، ودراسات (Siming, Li, et al, 2020)، (فيروز أبو الفتوح وآخرون، ٢٠٢٠)، (عواطف بهيج وإيمان رأفت، ٢٠٢١) والذين اتفقوا علي أهمية تحقيق الخواص الوظيفية للأقمشة للشعور بالراحة وخاصة أقمشة البعد الثالث.

**الفرض الثاني :** توجد فروق دالة إحصائياً بين تصميمات الأقمشة محل

البحث بمعالجة "٧ ث" و الخواص الطبيعية والميكانيكية.

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن / ليكرا ١ : ١، قطن / ليكرا ١ : ٢، قطن / ليكرا ٢ : ١" بمعالجة "٧ ث" في إختبارات "قوة الشد، الإستطالة، السمك، نفاذية الهواء، امتصاص الماء"، والجداول التالية توضح ذلك :


جدول (١٤) تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات بمعالجة "٧ ث" في إختبار قوة الشد

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	قوة الشد
٠,٠١ دال	٦٠,٥٤٣	٨	١٥٤,٨١٦	١٢٣٨,٥٢٩	بين المجموعات
		١٨	٢,٥٥٧	٤٦,٠٢٨	داخل المجموعات
		٢٦		١٢٨٤,٥٥٧	المجموع

يتضح من جدول (١٤) إن قيمة (ف) كانت (٦٠.٥٤٣) وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢ ، قطن / ليكرا ٢ : ١" بمعالجة "٧ ث" في إختبار قوة الشد ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (١٥) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

قطن / ليكرا ٢ : ١			قطن / ليكرا ١ : ٢			قطن / ليكرا ١ : ١			قوة الشد
التصميم	التصم	التصم	التصم	التصم	التصم	التصم	التصم	التصم	
"٣"	يم	يم	يم	يم	يم	يم	يم	يم	
=م	"٢"	"١"	"٣"	"٢"	"١"	"٣"	"٢"	"١"	
٦٦٠	=م	=م	=م	=م	=م	=م	=م	=م	
	٥٠٤	٦٢١	٤٨٥	٤٣١	٤٥٧,٧	٦٨٣	٧١٧	٥٨٤	
								التصميم ١	
								التصميم ٢	
								التصميم ٣	
								قطن / ليكرا ١ : ٢	
								التصميم ١	
								التصميم ٢	
								التصميم ٣	
								قطن / ليكرا ١ : ٢	
								التصميم ١	
								التصميم ٢	
								التصميم ٣	



شكل (٧) متوسط درجات التصميمات للأقمشة بمعالجة "٧ ث" في اختبار قوة الشد يتضح من جدول (١٥) والشكل (٧): وجود فروق دالة إحصائية بين التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن/ليكرا ١ : ١"، "قطن/ ليكرا ١ : ٢"، "قطن/ليكرا ٢ : ١" بمعالجة "٧ ث" عند مستوي دلالة ٠.٠٠١، فنجد أن التصميم "٢" قطن/ليكرا ١ : ١ كان الأفضل في اختبار قوة الشد، يليه التصميم "٣" قطن/ليكرا ١ : ١، ثم التصميم "٣" قطن/ليكرا ٢ : ١، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١، ثم التصميم "٢" قطن/ ليكرا ٢ : ١، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ٢، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢، وأخيرا التصميم "٢" قطن/ ليكرا ١ : ٢، يرجع السبب في ذلك إلي أن تعرض الأقمشة محل الدراسة للحرارة يؤدي إلي تغير في خواص القماش الناتج حيث يقل الطول وتقل المسافات بين الصفوف وبعضها وبالتالي تزداد قوة الشد مما يناسب الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، كما أن قوة شد القطن أعلي من الليكرا فكلما قلت نسبة خيوط الليكرا

في اللحمة كلما زادت قوة الشد ويتفق هذا مع دراسة (غادة عبد السلام، يسري رشاد، ٢٠٢٠) التي أكدت علي وجود علاقة عكسية بين قوة الشد وعدد خيوط الليكرا.

جدول (١٦) تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات للأقمشة بمعالجة "٧ ث" في إختبار الاستطالة


الاستطالة	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدالة
بين المجموعات	١١٠١,٦٣٧	١٣٧,٧٠٥	٨	٤٢,٥٧٢	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	٥٨,٢٢٤	٣,٢٣٥	١٨		
المجموع	١١٥٩,٨٦١		٢٦		

يتضح من جدول (١٦) إن قيمة (ف) كانت (٤٢.٥٧٢) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢ ، قطن / ليكرا ٢ : ١" بمعالجة "٧ ث" في إختبار الاستطالة ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق إختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (١٧) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

قطن / ليكرا ٢ : ١			قطن / ليكرا ١ : ٢			قطن / ليكرا ١ : ١			الاستطالة	
التصميم "٣" = م ١٠,٦٥	التصم يم "٢" = م ٧,٥٢	التصم يم "١" = م ١١,٨ ٧	التصم يم "٣" = م ١٥,٨ ٣	التصم يم "٢" = م ١٣,٥ ١	التصم يم "١" = م ٨,٧٢	التصم يم "٣" = م ٨,١٤	التصم يم "٢" = م ٨,٠٠	التصم يم "١" = م ٩,٨٤		
								-	التصمي ١ م	قطن / ليكرا ١ ١ : ٢
								*١,٨٤	التصمي ٢ م	
						-	٠,١٤	**١,٧	التصمي ٣ م	
					-	٠,٥٨	*٠,٧٢	*١,١٢	التصمي ١ م	قطن / ليكرا ٢ ٢ : ١
				-	*٤,٧٩	*٥,٣٧	*٥,٥١	*٣,٦٧	التصمي ٢ م	
			-	*٢,٣٢	*٧,١١	*٧,٦٩	*٧,٨٣	*٥,٩٩	التصمي ٣ م	
		-	*٣,٩٦	*١,٦٤	*٣,١٥	*٣,٧٣	*٣,٨٧	*٢,٠٣	التصمي ١ م	قطن / ليكرا ٢ ١ : ١
	-	*٤,٣٥	*٨,٣١	*٥,٩٩	**١,٢	٠,٦٢	٠,٤٨	*٢,٣٢	التصمي ٢ م	
-	*٣,١٣	*١,٢٢	*٥,١٨	*٢,٨٦	*١,٩٣	*٢,٥١	*٢,٦٥	*٠,٨١	التصمي ٣ م	





شكل (٨) متوسط درجات التصميمات للأقمشة بمعالجة "٧ ث" في إختبار الاستطالة

يتضح من جدول (١٧) والشكل (٨) الآتي :

- ١- وجود فروق دالة إحصائياً بين التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ٢ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢ ، قطن / ليكرا ٢ : ١ بمعالجة "٧ ث" عند مستوي دلالة ٠.٠١ ، فنجد أن التصميم "٣" قطن / ليكرا / ٢ : ١ كان الأفضل في اختبار الاستطالة ، يليه التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، وأخيرا التصميم "٢" قطن / ليكرا ٢ : ١ .

٢- كما توجد فروق عند مستوى دلالة ٠.٠٥ بين التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ لصالح التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢ .

٣- بينما لا توجد فروق بين التصميم "٢" قطن/ليكرا ١ : ١ والتصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، يرجع السبب أن التصميم "٢" قطن/ليكرا ١ : ٢ الأفضل في إختبار الإستطالة لزيادة نسبة الليكرا في خيوط اللحمة التي تتميز بالمطاطية والإستطالة العالية مما يزيد من إستطالة الأقمشة وهذا يتفق مع دراسة (أسماء علي، ٢٠١٧) والتي أكدت علي زيادة نسبة الاستطالة للأقمشة قبل وبعد المعالجة.

جدول (١٨) تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات للأقمشة بمعالجة "٧ ث" في إختبار السمك


السمك	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	٩٩٦,٢٩٤	١٢٤,٥٣٧	٨	١٨,٠٠٥	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	١٢٤,٤٩٩	٦,٩١٧	١٨		
المجموع	١١٢٠,٧٩٣		٢٦		

يتضح من جدول (١٨) إن قيمة (ف) كانت (١٨.٠٠٥) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢ ، قطن / ليكرا ٢ : ١" بمعالجة "٧ ث" في إختبار السمك ، ولمعرفة اتجاه

الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (١٩) إختبار LSD للمقارنات المتعددة

قطن / ليكرا ٢ : ١			قطن / ليكرا ١ : ٢			قطن / ليكرا ١ : ١			السمك
التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	
"٣"	يم	يم	م	يم	يم	م	يم	يم	
=م	"٢"	"١"	"٣"	"٢"	"١"	"٣"	"٢"	"١"	
١,٠٠٤	=م	=م	=م	=م	=م	=م	=م	=م	
	١,٢٢	١,١٨	١,٤٩	١,٦٥	١,٤٧	١,٣٢	١,٣٨	١,٥٨	
	٢	٩	٦	٥	٤	٠	٤	٨	
									التصميم ١
								-	قطن / ليكرا ١ : ١
								٠,٢٠٤ **	التصميم ٢
								٠,٢٦٨ **	التصميم ٣
								٠,١١٤ **	التصميم ١
								٠,٠٦٧ **	قطن / ليكرا ١ : ٢
								٠,٠٦٧ **	التصميم ٢
								٠,٠٩٢ **	التصميم ٣
								٠,٣٩٩ **	التصميم ١
								٠,٣٦٦ **	قطن / ليكرا ٢ : ١
								٠,٣٦٦ **	التصميم ٢
								٠,٥٨٤ **	التصميم ٣



شكل (٩) يوضح متوسط درجات التصميمات للأقمشة بمعالجة "٧ ث" في

#### اختبار السمك

يتضح من جدول (١٩) والشكل (٩): وجود فروق دالة إحصائية بين التصميمات الثلاث بترتيب لحمه "قطن / ليكرا ١ : ١"، "قطن / ليكرا ١ : ٢"، "قطن / ليكرا ٢ : ١" بمعالجة "٧ ث" عند مستوي دلالة ٠.٠١، فنجد أن التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ كان الأفضل في اختبار السمك، يليه التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ٢، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢، ثم التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١، وأخيرا التصميم "٣" قطن / ليكرا ٢ : ١، ويرجع السبب في ذلك أنه نتيجة المعالجة الحرارية للأقمشة محل الدراسة يقل الطول وتقل المسافات بين الخيوط فيزداد السمك، ويتفق هذا مع دراسة (أماني مصطفى، ٢٠١٧) و(فيروز أبو الفتوح وآخرون، ٢٠١٧) اللتان أكدتا علي تغير خواص الأقمشة نتيجة المعالجة الحرارية.

جدول (٢٠) تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات للأقمشة بمعالجة "٧ ث" في اختبار نفاذية الهواء

نفاذية الهواء	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	١٠٢٠,٥٥٠	١٢٧,٥٦٩	٨	٥٦,٥٠٠	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	٤٠,٦٤٢	٢,٢٥٨	١٨		
المجموع	١٠٦١,١٩٢		٢٦		


يتضح من جدول (٢٠) إن قيمة (ف) كانت (٥٦.٥٠٠) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢ ، قطن / ليكرا ٢ : ١" بمعالجة "٧ ث" في اختبار نفاذية الهواء ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (٢١) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

قطن / ليكرا ٢ : ١			قطن / ليكرا ١ : ٢			قطن / ليكرا ١ : ١			نفاذية الهواء
التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	
"٣"	"٢"	"١"	"٣"	"٢"	"١"	"٣"	"٢"	"١"	
=م	=م	=م	=م	=م	=م	=م	=م	=م	
٣٠,٩٦	٣٣,٩	٣٧,٠	٢٧,٢	٢٤,٠	٣٢,٠	٣٣,٥	٣٣,٩	٣٦,٣	
	٧	٦	٣	٣	٠	١	٦	٣	
								-	التصميم ١
								*٢,٣٧	التصميم ٢
								*٠,٤٥	التصميم ٣
					-	*١,٥١	*١,٩٦	*٤,٣٣	التصميم ١
				-	*٧,٩٧	*٩,٤٨	*٩,٩٣	*١٢,٣	التصميم ٢
			-	**٣,٢	*٤,٧٧	*٦,٢٨	*٦,٧٣	**٩,١	التصميم ٢

					*	*	*	٣	
		-	*٩,٨٣ *	١٣,٠٣ **	*٥,٠٦ *	*٣,٥٥ *	**٣,١	*٠,٧٣	التصميم ١
		*٣,٠٩ *	*٦,٧٤ *	*٩,٩٤ *	*١,٩٧ *	٠,٤٦	٠,٠١	*٢,٣٦ *	التصميم ٢
	-	*٣,٠١ *	*٣,٧٣ *	*٦,٩٣ *	*١,٠٤ *	*٢,٥٥ *	**٣	*٥,٣٧ *	التصميم ٣

قطن /  
ليكرا ٢ :  
١



شكل (١٠) يوضح متوسط درجات التصميمات للأقمشة بمعالجة "٧ ث" في اختبار نفاذية الهواء

يتضح من جدول (٢١) والشكل (١٠) الآتي :

- وجود فروق دالة إحصائية بين التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ٢ : ١ ، قطن / ليكرا ٢ : ٢ ، فنجد أن التصميم "١" قطن / ليكرا ٧ ث" عند مستوي دلالة ٠.٠١ ، فنجد أن التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ كان الأفضل في اختبار نفاذية الهواء ، يليه التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "٢" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١

١ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ ، وأخيرا التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ .

٢- كما توجد فروق عند مستوي دلالة ٠.٠٥ بين التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢ لصالح التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢ .

٣- بينما لا توجد فروق بين التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، يتضح مما سبق أن الأقمشة التي بها نسبة القطن أعلى من الليكرا هي الأفضل في إختبار نفاذية الهواء بعد المعالجة حيث ينكمش القماش بإرتفاع درجة الحرارة بالمعالجة فتقل نفاذية الهواء للأقمشة، ويتفق هذا مع دراسة (أسماء علي، ٢٠١٧) والتي أكدت علي وجود علاقة عكسية بين نفاذية الهواء والمعالجة الحرارية للأقمشة.

جدول (٢٢) تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات للأقمشة بمعالجة "٧ ث" في إختبار امتصاص الماء


الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	امتصاص الماء
٠,٠١ دال	٢٢,٣٧٨	٨	١١٧,٦٥١	٩٤١,٢٠٧	بين المجموعات
		١٨	٥,٢٥٧	٩٤,٦٣٣	داخل المجموعات
		٢٦		١٠٣٥,٨٤٠	المجموع

يتضح من جدول (٢٢) إن قيمة ( ف ) كانت (٢٢.٣٧٨) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التصميمات الثلاث بترتيب لحمه "قطن/ ليكرا ١ : ١ ، قطن/ ليكرا ١ : ٢ ، قطن/ ليكرا ٢ : ١" بمعالجة "٧ ث" في اختبار امتصاص الماء ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق إختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

جدول (٢٣) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

قطن / ليكرا ٢ : ١			قطن / ليكرا ١ : ٢			قطن / ليكرا ١ : ١			امتصاص الماء
التصميم "٣"	التصميم "٢"	التصميم "١"	التصميم "٣"	التصميم "٢"	التصميم "١"	التصميم "٣"	التصميم "٢"	التصميم "١"	
= م	= م	= م	= م	= م	= م	= م	= م	= م	
١,٠٧٢	٢,٠٣	١,٩٠	٢,٠٧	١,٠٧	٢,٠٠	١,٠٨	١,٠٧	١,٠٩	
٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	
									التصميم ١ م
									التصميم ٢ م
									التصميم ٣ م
									التصميم ١ م
									التصميم ٢ م
									التصميم ٣ م
									التصميم ١ م
									التصميم ٢ م
									التصميم ٣ م





شكل (١١) يوضح متوسط درجات التصميمات للأقمشة بمعالجة "٧ ث" في إختبار إمتصاص الماء

يتضح من جدول (٢٣) والشكل (١١) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائياً بين التصميمات الثلاث بترتيب لحمه "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ٢ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢" بمعالجة "٧ ث" عند مستوي دلالة ٠.٠٠١ ، فنجد أن التصميم "٣" قطن / ليكرا ٢ : ١ كان الأفضل في اختبار امتصاص الماء ، يليه التصميم "٢" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، وأخيراً التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ .

٢- بينما لا توجد فروق بين التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "٢" قطن

/ ليكرا ١ : ١ والتصميم "٣" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ والتصميم "٣" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، وبذلك يتحقق صحة الفرض الثاني والذي ينص علي توجد فروق دالة إحصائياً بين تصميمات الأقمشة محل البحث بمعالجة "٧ ث" و الخواص الطبيعية والميكانيكية وهذا يتفق مع دراسات (هايدي إبراهيم، ٢٠١٧) و(أسماء علي، ٢٠١٧) و(أماني مصطفى، ٢٠١٧) و(فيروز أبو الفتوح وآخرون، ٢٠١٧) الذين أكدوا علي تغير في خواص الأقمشة نتيجة المعالجة الحرارية.

**الفرض الثالث :** توجد فروق دالة إحصائياً بين تصميمات الأقمشة محل


البحث بمعالجة "٤ ا١" والخواص الطبيعية والميكانيكية

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثلاث بترتيب لحمه "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢ ، قطن / ليكرا ٢ : ١" بمعالجة "٤ ا١" في اختبارات "قوة الشد ، الاستطالة ، السمك ، نفاذية الهواء ، امتصاص الماء" ، والجداول التالية توضح ذلك :  
جدول (٢٤) تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات بمعالجة "٤ ا١" في اختبار قوة الشد

قوة الشد	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدالة
بين المجموعات	١١٣٢,١٢٢	١٤١,٥١٥	٨	٥٣,٣٨٤	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	٤٧,٧١٦	٢,٦٥١	١٨		
المجموع	١١٧٩,٨٣٨		٢٦		

يتضح من جدول (٢٣) إن قيمة (ف) كانت (٥٣.٣٨٤) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التصميمات الثلاث بترتيب لحمه "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢ ، قطن / ليكرا ٢ : ١" بمعالجة "٤ ا١" في اختبار قوة الشد ، ولمعرفة اتجاه





شكل (١٢) يوضح متوسط درجات التصميمات للأقمشة بمعالجة "١٤" في إختبار قوة الشد

يتضح من جدول (٢٥) والشكل (١٢) الآتي :

- وجود فروق دالة إحصائياً بين التصميمات الثلاث بترتيب لحمه "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢ ، قطن / ليكرا ٢ : ١ ، قطن / ليكرا ٢ : ١ : ٢ بمعالجة "٤" عند مستوي دلالة ٠.٠١ ، فنجد أن التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ٢ كان الأفضل في اختبار قوة الشد ، يليه التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ ، وأخيراً التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، وأخيراً التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢ .

٢- كما توجد فروق عند مستوى دلالة ٠.٠٥ بين التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ٢ لصالح التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ٢ .

٣- بينما لا توجد فروق بين التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "٣" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ والتصميم "٢" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ويرجع السبب في ذلك أنه كلما زادت مدة المعالجة إلي حد ما تزداد قوة الشد حيث تعمل المعالجة علي إنكماش الأقمشة في الإتجاه الطولي والعرضي مما يزيد من قوة شد الأقمشة ويظهر هذا بوضوح في الأقمشة ذات ترتيب لحمه قطن/ليكرا ٢:١ فكلما زادت نسبة خيوط الليكرا زاد الانكماش ويتفق هذا مع دراسة (هايدي إبراهيم، ٢٠١٧) و(أسماء علي، ٢٠١٧) في تأثير المعالجة علي خواص الأقمشة ومنها قوة الشد.

جدول (٢٦) تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات للأقمشة بمعالجة "١٤" في اختبار الاستطالة


الاستطالة	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	٩٧٩,١٢٤	١٢٢,٣٩٠	٨	٣٤,٤٥٨	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	٦٣,٩٣٤	٣,٥٥٢	١٨		
المجموع	١٠٤٣,٠٥٨		٢٦		

يتضح من جدول (٢٦) إن قيمة (ف) كانت (٣٤.٤٥٨) وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التصميمات الثلاث بترتيب لحمه "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ٢ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢" بمعالجة "١٤" في اختبار الاستطالة ، ولمعرفة اتجاه

الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (٢٧) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

قطن / ليكرا ٢ : ١			قطن / ليكرا ١ : ٢			قطن / ليكرا ١ : ١			الاستطالة	
التصميم م "٣" = م ١٣,٩ ٩	التصميم م "٢" = م ١١,٥ ٣	التصميم م "١" = م ١٤,٤ ٩	التصميم م "٣" = م ١٨,٨ ٥	التصميم م "٢" = م ٢٠,٦ ٧	التصميم م "١" = م ٢٤,٧ ٨	التصميم م "٣" = م ١٥,٠ ٢	التصميم م "٢" = م ١٥,٤ ٢	التصميم م "١" = م ١٦,٤ ٢		
							-	التصميم ١	قطن / ليكرا ١ ١ :	
							**١	التصميم ٢		
						-	٠,٤	**١,٤		التصميم ٣
					-	**٩,٧٦	**٩,٣٦	**٨,٣٦	التصميم ١	قطن / ليكرا ١ ٢ :
				-	**٤,١١	**٥,٦٥	**٥,٢٥	**٤,٢٥	التصميم ٢	
			-	**١,٨٢	**٥,٩٣	**٣,٨٣	**٣,٤٣	**٢,٤٣	التصميم ٣	
		-	**٤,٣٦	**٦,١٨	١٠,٢٩ **	٠,٥٣	**٠,٩٣	**١,٩٣	التصميم ١	قطن / ليكرا ٢ ١ :
	-	**٢,٩٦	**٧,٣٢	**٩,١٤	١٣,٢٥ **	**٣,٤٩	**٣,٨٩	**٤,٨٩	التصميم ٢	
-	**٢,٤٦	٠,٥	**٤,٨٦	**٦,٦٨	١٠,٧٩ **	**١,٠٣	**١,٤٣	**٢,٤٣	التصميم ٣	



شكل (١٣) يوضح متوسط درجات التصميمات محل البحث بمعالجة "٤" في إختبار الاستطالة

يتضح من جدول (٢٧) والشكل (١٣) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائياً بين التصميمات الثلاث بترتيب لحمة قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ٢ : ١ ، قطن / ليكرا ٢ : ١ بمعالجة "٤" عند مستوي دلالة ٠.٠١ ، فنجد أن التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ كان الأفضل في إختبار الاستطالة ، يليه التصميم "٢" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ ، وأخيراً التصميم "٢" قطن / ليكرا ٢ : ١ .

٢- بينما لا توجد فروق بين التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "٣" قطن /

ليكرا ١ : ١ والتصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ والتصميم "٣" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، يتضح مما سبق أنه بزيادة زمن المعالجة الحرارية للأقمشة محل البحث وخاصة التي بها نسبة الليكرا أعلى تزداد إستطالة الأقمشة لما تتميز به خيوط الليكرا من إستطالة عالية، ويتفق هذا مع دراسة (أسماء علي، ٢٠١٧)، (مروة محمد، ٢٠٢٠)، (هايدي إبراهيم ٢٠١٧، .

جدول (٢٨) تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات للأقمشة بمعالجة "٤" في


إختبار السمك

السمك	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	٩٧٤,٨٠٢	١٢١,٨٥٠	٨	١٥,٠٨٣	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	١٤٥,٤٢٠	٨,٠٧٩	١٨		
المجموع	١١٢٠,٢٢٢		٢٦		

يتضح من جدول (٢٨) إن قيمة (ف) كانت (١٥.٠٨٣) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التصميمات الثلاث بترتيب لحمه "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢ ، قطن / ليكرا ٢ : ١" بمعالجة "٤" في اختبار السمك ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:







شكل (١٤) يوضح متوسط درجات التصميمات للأقمشة بمعالجة "١٤" في إختبار

السماك

يتضح من جدول (٢٩) والشكل (١٤): وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢ ، قطن / ليكرا ٢ : ١ عند مستوى دلالة ٠.٠٠١ ، فنجد أن التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ كان الأفضل في اختبار السمك ، يليه التصميم "٣" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، وأخيرا التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ويرجع السبب في ذلك أنه بزيادة زمن المعالجة الحرارية للأقمشة محل الدراسة إلي حد ما يقل الطول وتقل المسافات بين الخيوط وتزيد كثافة الغرز في البوصة فيزداد السمك ويتفق هذا مع دراسة (أماني مصطفى، ٢٠١٧) ، (هايدي إبراهيم، ٢٠١٧) ، (أسماء علي، ٢٠١٧) ، (فيروز أبو الفتوح

وآخرون، ٢٠١٧) الذين أكدوا علي أن زيادة المعالجة الحرارية للأقمشة تعمل علي زيادة الخواص الطبيعية والميكانيكية ومنها السمك.

جدول (٣٠) تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات بمعالجة "١٤" في اختبار

نفاذية الهواء

نفاذية الهواء	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	١٠٠٢,٠٣٥	١٢٥,٢٥٤	٨	٤٥,١٩٠	٠,٠١ دال
داخل المجموعات	٤٩,٨٩١	٢,٧٧٢	١٨		
المجموع	١٠٥١,٩٢٦		٢٦		


يتضح من جدول (٣٠) إن قيمة (ف) كانت (٤٥.١٩٠) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن / ليكرا ١ : ١ ، قطن / ليكرا ١ : ٢ ، قطن / ليكرا ٢ : ١" بمعالجة "١٤" في اختبار نفاذية الهواء ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق إختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (٣١) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

قطن / ليكرا ٢ : ١			قطن / ليكرا ١ : ٢			قطن / ليكرا ١ : ١			نفاذية الهواء
التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	
"٣"	"٢"	"١"	"٣"	"٢"	"١"	"٣"	"٢"	"١"	
= م	= م	= م	= م	= م	= م	= م	= م	= م	
٢٧,٤٦	٣٣,٣	٣١,٦	٢٢,٢	٢٣,٥	٢٢,٧	٣٠,٥	٣١,٨	٣٢,٦	
	٣	٦	٣	٣	٣	٣	٦	٣	
								-	التصميم ١
								-	التصميم ٢
								*١,٣٣	التصميم ٣
								**٢,١	
								**٧,٨	قطن / ليكرا ١ : ١
								*٩,١٣	قطن / ليكرا ١ : ٢
								**٩,٩	قطن / ليكرا ١ : ١

							*		١	ليكرا ٢ :
				-	*٠,٨	**٧	*٨,٣٣ *	**٩,١	التصميم ٢	
			-	**١,٣	٠,٥	**٨,٣	*٩,٦٣ *	*١٠,٤ *	التصميم ٣	
		-	*٩,٤٣ *	*٨,١٣ *	*٨,٩٣ *	*١,١٣ *	٠,٢	*٠,٩٧	التصميم ١	قطن / ليكرا ٢ ١ :
	-	*١,٦٧ *	*١١,١ *	**٩,٨	*١٠,٦ *	**٢,٨	*١,٤٧ *	*٠,٧	التصميم ٢	
-	*٥,٨٧ *	**٤,٢	*٥,٢٣ *	*٣,٩٣ *	*٤,٧٣ *	*٣,٠٧ *	**٤,٤	*٥,١٧ *	التصميم ٣	

### نفاذية الهواء



شكل (١٥) متوسط درجات التصميمات للأقمشة بمعالجة "١٤" في اختبار نفاذية الهواء

يتضح من جدول (٣١) والشكل (١٥) الآتي :

- وجود فروق دالة إحصائية بين التصميمات الثلاث بترتيب لحمه قطن /ليكرا ١ : ١ ، قطن /ليكرا ٢ : ١ ، قطن /ليكرا ٢ : ١ بمعالجة "١٤" عند مستوي دلالة ٠.٠١ ، فنجد أن التصميم "٢" قطن / ليكرا ٢ : ١ كان الأفضل في اختبار نفاذية الهواء ، يليه التصميم "١" قطن / ليكرا

- ١ : ١ ، ثم التصميم "٢" قطن/ ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن/ ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن/ ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٢" قطن/ ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، وأخيرا التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ٢ .
- ٢- كما توجد فروق عند مستوى دلالة ٠.٠٥ بين التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ لصالح التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ ، كما توجد فروق عند مستوى دلالة ٠.٠٥ بين التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ لصالح التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ ، كما توجد فروق عند مستوى دلالة ٠.٠٥ بين التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "٢" قطن / ليكرا ٢ : ١ لصالح التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، كما توجد فروق عند مستوى دلالة ٠.٠٥ بين التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢ والتصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ .
- ٣- بينما لا توجد فروق بين التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ والتصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، بينما لا توجد فروق بين التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢ والتصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، يرجع السبب في ذلك إلي أن الأقمشة التي بها نسبة القطن أعلي من الليكرا هي الأفضل في إختبار نفاذية الهواء (خامة طبيعية) حيث ينكمش القماش بزيادة درجة حرارة المعالجة فتقل المسافات البينية بين القماش وبالتالي تقل نفاذية الهواء ، ويتفق هذا مع دراسة (أسماء علي، ٢٠١٧) والتي أكدت علي وجود علاقة عكسية بين نفاذية الهواء والمعالجة الحرارية للأقمشة.

جدول (٣٢) تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات للأقمشة بمعالجة "٤ ا١" في

إختبار إمتصاص الماء


الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	امتصاص الماء
٠,٠١ دال	١٣,٧٧٥	٨	١٢٨,١٣٧	١٠٢٥,٠٩٦	بين المجموعات
		١٨	٩,٣٠٢	١٦٧,٤٣٣	داخل المجموعات
		٢٦		١١٩٢,٥٢٩	المجموع

يتضح من جدول (٣٢) إن قيمة (ف) كانت (١٣.٧٧٥) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التصميمات الثلاث بترتيب لحمة "قطن/ليكرا ١:١، قطن/ليكرا ٢:١، قطن/ليكرا ٢:١ بمعالجة "٤ ا١" في اختبار امتصاص الماء، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٣٢) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

قطن / ليكرا ٢ : ١			قطن / ليكرا ١ : ٢			قطن / ليكرا ١ : ١			امتصاص الماء	
التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم	التصميم		
"٣"	يم	يم	يم	يم	يم	يم	يم	يم		
= م	"٢"	"١"	"٣"	"٢"	"١"	"٣"	"٢"	"١"		
٢,٢١	= م	= م	= م	= م	= م	= م	= م	= م		
	٢,٤٠	٢,١٠	٢,٨١	٢,٦٠	٢,٨٠	٢,٢٠	٢,٣٠	٢,٠١		
								-	التصميم ١ م	قطن / ليكرا ١ : ١
								٠,٢٩ *	التصميم ٢ م	
								٠,١٩ *	التصميم ٣ م	
					-	**٠,٦	**٠,٥	٠,٧٩ *	التصميم ١ م	قطن / ليكرا ٢ : ١
				-	**٠,٢	**٠,٤	**٠,٣	٠,٥٩ *	التصميم ٢ م	
			-	٠,٢١ *	٠,٠١ *	٠,٦١ *	٠,٥١ *	٠,٨ *	التصميم ٣ م	

									٣ م	قطن / ليكرا ٢ ١ :	
		-	*٠,٧١ *	**٠,٥	**٠,٧	**٠,١	**٠,٢	*٠,٠٩ *	التصميم ١ م		
		-	*٠,٤١ *	**٠,٢	**٠,٤	**٠,٢	**٠,١	*٠,٣٩ *	التصميم ٢ م		
		-	*٠,١٩ *	*٠,١١ *	**٠,٦	*٠,٣٩ *	*٠,٥٩ *	*٠,٠١ *	*٠,٠٩ *	**٠,٢	التصميم ٣ م



شكل (١٦) متوسط درجات التصميمات للأقمشة بمعالجة "١٤" في اختبار امتصاص الماء

- ١- يتضح من جدول (٣٢) والشكل (١٦): وجود فروق دالة إحصائية بين التصميمات الثلاث بترتيب لحمة قطن/ليكرا ١:١، قطن/ليكرا ١ : ٢، قطن/ليكرا ٢ : ١ بمعالجة "١٤" عند مستوى دلالة ٠,٠٠١ ، فنجد أن التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ٢ كان الأفضل في اختبار امتصاص الماء ، يليه التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ٢ ، ثم التصميم "٢" قطن / ليكرا ٢ : ١ :

١ ، ثم التصميم "٢" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، ثم التصميم "٣" قطن / ليكرا ١ : ١ ، ثم التصميم "١" قطن / ليكرا ٢ : ١ ، وأخيرا التصميم "١" قطن / ليكرا ١ : ١ ، يتضح مما سبق أنه بزيادة المعالجة الحرارية للأقمشة تتغير خواص الأقمشة مما يؤثر علي شكل التصميم وبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث الذي ينص علي : توجد فروق دالة إحصائياً بين تصميمات الأقمشة محل البحث بمعالجة "١٤" والخواص الطبيعية والميكانيكية وهذا يتفق مع دراسات (هايدي إبراهيم، ٢٠١٧) و(أسماء علي، ٢٠١٧) و(أماني مصطفى، ٢٠١٧) و(فيروز أبو الفتوح وآخرون، ٢٠١٧) الذين أكدوا علي تأثير المعالجة الحرارية للأقمشة علي الخواص الطبيعية والميكانيكية.

#### ملخص النتائج:

- ١- بالنسبة لإختبار قوة الشد: في حالة الأقمشة بدون معالجة حقق التصميم (٢) المنتج بخيط اللحمة قطن/ليكرا ١:٢ أفضل النتائج يليه قطن/ليكرا ١:١ ثم التصميم (١) قطن / ليكرا ١:٢، أما في حالة الأقمشة المعالجة بزمن "٧" حقق التصميم (٢) قطن/ليكرا ١:١ أفضل النتائج يليه التصميم(٣) بنفس ترتيب اللحمة ثم التصميم (٣) بترتيب اللحمة ٢ : ١ ، بينما في حالة المعالجة الحرارية عند زمن "٤" كان الأفضل التصميم(٣) قطن/ليكرا ١:١ ثم التصميم (١) قطن/ليكرا ٢ : ١ ثم التصميم (٢) قطن/ليكرا ١ : ٢ مما يدل علي تغير في خواص القماش الناتج قبل وبعد المعالجة
- ٢- بالنسبة لإختبار نسبة الإستطالة: حقق التصميم(١) قطن/ليكرا ١ : ٢ أفضل النتائج يليه التصميم(٢) قطن/ليكرا بنفس ترتيب اللحمة ثم



التصميم(٣) بنفس ترتيب اللحمة في حالة الأقمشة بدون معالجة، أما في حالة المعالجة عند زمن"٧ث" كان التصميم(٣) قطن/ليكرا ١:٢ يليه التصميم(٢) قطن/ليكرا ١: ٢، وفي حالة المعالجة عند زمن"٤ث" كان التصميم (١) قطن/ ليكرا ١: ٢ الأفضل في إختبار الإستطالة يليه التصميم(٢) قطن/ليكرا بنفس الترتيب ثم التصميم(٣) قطن/ليكرا ١: ٢ مما يدل علي أن زيادة نسبة الليكرا في خيط اللحمة أدى لزيادة إستطالة الأقمشة محل البحث لما تتميز به خيوط الليكرا من المطاطية والاستطالة العالية.

٣- بالنسبة لإختبار السمك: في حالة الأقمشة بدون معالجة حقق التصميم(١)قطن/ليكرا ١:١ أفضل النتائج يليه التصميم(١) قطن/ليكرا ٢: ١ ثم التصميم(١) قطن/ليكرا ٢: ١، وفي حالة المعالجة عند زمن"٧ث" حقق التصميم(٢) قطن/ليكرا ١: ٢ أفضل النتائج يليه التصميم(١) قطن/ليكرا ١: ١ ثم التصميم(١) قطن/ليكرا ١: ٢، بينما في حالة المعالجة الحرارية عند زمن"٤ث" حقق التصميم(١) قطن/ليكرا ٢: ١ أفضل النتائج، يليه التصميم(٣) قطن/ليكرا ٢: ١ ثم التصميم(٢) قطن/ليكرا ٢: ١ بزيادة زمن المعالجة تقل أبعاد الأقمشة وتقل المسافات بين الخيوط فتزداد كثافة الغرز في البوصة فيزيد السمك.

٤- بالنسبة لإختبار نفاذية الهواء: حقق التصميم(١) قطن/ليكرا ١: ١ أفضل النتائج يليه التصميم(٢) قطن/ليكرا ١: ١ ثم التصميم(٣) قطن/ليكرا ١: ٢ ، وفي حالة الأقمشة المعالجة عند زمن"٧ث" حقق التصميم(١) قطن/ليكرا ٢: ١ أفضل النتائج ، يليه التصميم(١) قطن/ليكرا ١: ١ ثم التصميم(٢) قطن/ليكرا ٢: ١ ، بينما في حالة

المعالجة الحرارية عند زمن "٤١٤" حصل التصميم (٢) قطن/ليكرا ٢:١:  
أعلي أفضل النتائج، يليه التصميم (١) قطن/ليكرا ١:١ ثم  
التصميم (٢) قطن/ليكرا ١:١، ويتضح من النتائج أن هناك علاقة  
عكسية بين المعالجة الحرارية ونفاذية الهواء فزيادة المعالجة تقل  
نفاذية الهواء.

٥- بالنسبة لإختبار إمتصاص الماء: في حالة الأقمشة بدون معالجة  
حقق التصميم (٣) قطن/ليكرا ٢:١ أفضل النتائج يليه التصميم (١)  
قطن/ليكرا ثم التصميم (٢) قطن/ليكرا بنفس ترتيب اللحمة مما يدل  
علي زيادة نسبة القطن عملت علي زيادة إمتصاص الماء، وفي حالة  
الأقمشة المعالجة عند زمن "٧٧" حقق التصميم (٣) قطن/ليكرا ٢:١  
أفضل النتائج يليه التصميم (٢) قطن/ليكرا ١:٢ ثم التصميم (١)  
قطن/ليكرا ١:٢، بينما في حالة المعالجة عند زمن "٤١٤" حقق  
التصميم (٣) قطن/ليكرا ١:٢ أفضل النتائج يليه التصميم (١) ثم  
التصميم (٢) بنفس ترتيب اللحمة مما يدل علي تغير خواص الأقمشة  
قبل وبعد المعالجة.

٦- يؤثر ويتأثر شكل التصميم المستخدم علي الخواص الطبيعية  
والميكانيكية للأقمشة محل الدراسة قبل وبعد المعالجة الحرارية.

٧- تؤثر المعالجة الحرارية علي الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة  
محل البحث.

#### التوصيات:

١- الإستفادة من البارز والمنخفض للأقمشة ثنائية الطبقة في تصميم  
وتنفيذ منسوجات مبتكرة لمراحل عمرية مختلفة.

٢- دراسة متغيرات أخرى للأقمشة محل البحث وتوظيفها في مجال الملابس والمفروشات.

٣- الحصول علي تصميمات متعددة مشتقة من التصميم الواحد بإستخدام المعالجة الحرارية.

#### المراجع:

- ١- أحمد بهاء الدين مصطفى، خالد البديري، طارق أحمد محمود: (٢٠١٣) الخواص المميزة لجودة الأداء والراحة البيئية لأقمشة ملابس الأطفال، مجلة علوم وفنون-دراسات وبحوث، المجلد (٢٥)، العدد (١).
- ٢- أسماء علي خليفة (٢٠١٧): دراسة تأثير استخدام خيوط الليكرا في الأقمشة المزدوجة لإنتاج بعض ملابس السيدات ، رسالة ماجستير- غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة الأزهر.
- ٣- أماني مصطفى خلف (٢٠١٧): أثر المعالجة الحرارية علي خواص الأداء لأقمشة التريكو المزدوجة، مجلة الفنون والعلوم التطبيقية، كلية الفنون التطبيقية، جامعة دمياط، المجلد الرابع، العدد (٤)، العدد (٢)، إبريل، ١٧٠-١٤٩.
- ٤- أمل عبد السميع مأمون وهند عبد الملك إبراهيم (٢٠١٦): إمكانية الإستفادة من الأقمشة غير المنسوجة في إنتاج ملابس الأطفال، مجلة كلية الاقتصاد المنزلي، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، المجلد (٢٦)، العدد (٣).
- ٥- إيريني سمير داود، ولاء زين العابدين المهر (٢٠١٧): تأثير إختلاف كل من نوع غزل خيط اللحمه والتركيب النسجي علي الخواص الطبيعية والميكانيكية لملابس الأطفال حديثي الولادة، مجلة التربية

النوعية والتكنولوجيا، كلية التربية النوعية، جامعة كفر الشيخ، المجلد  
(٢)، العدد (١) ، ٣٧٤-٤٠٣ .

٦- حسام الدين السيد محمود، حسام الدين محمد جاد (٢٠١٩): تأثير

اختلاف بعض متغيرات التركيب البنائي نوعية وكثافة خيوط اللحمية  
ووصلات الحياكة علي جودة الأداء الوظيفي لأقمشة مفروشات  
التجديد ، مجلة العمارة والفنون والعلوم الانسانية ، الجمعية العربية  
للحضارة والعلوم الانسانية ، العدد (١٧).

٧- حسن سليمان علي، مرفت عبدالفتاح أبو العينين (٢٠٠٤): إمكانية

تطوير الأقمشة المزدوجة لإثراء الأداء الوظيفي والجمالي لملابس  
الأطفال، المؤتمر القومي الثامن، (المؤتمر القومي للاقتصاد المنزلي  
وآثاره علي تنمية إقتصادنا القومي) ١٥-١٦ فبراير.

٨- حسن سليمان رحمه، طارق أحمد خليل (٢٠٠٧): الأقمشة المزدوجة

بين النظرية والتطبيق، مجلة علوم وفنون، دراسات وبحوث، المجلد  
(١٩)، العدد (١)، يناير، ١٤٩-١٦٣ .

٩- رحاب محمد علي، رحاب طه شريدح (٢٠١٨): تأثير نوع وكثافة

خيط اللحمية علي الخواص الوظيفية لأقمشة المفروشات، مجلة  
الاقتصاد المنزلي ، كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية ، المجلد  
(٢٨)، العدد الرابع.

١٠- رحاب محمد علي، سوزان عادل عبد الرحيم (٢٠١٨): تأثير

بعض الأساليب التطبيقية علي الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس  
الأطفال المنتجة بإسلوب التركيب النسجي المزدوج، المؤتمر السنوي  
(العربي الثالث عشر - الدولي العاشر) التعليم العالي النوعي في

- مصر والوطن العربي في ضوء إستراتيجيات التنمية المستدامة، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة، ١١- ١٢ إبريل.
- ١١- زينب خليل الصفتي(٢٠١٨): الاستفادة من إمكانات أقمشة التريكو للحممة ثلاثية الأبعاد في معالجة بعض العيوب الجسمية للسيدات، رسالة ماجستير-غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة الأزهر.
- ١٢- شرين سيد عثمان(٢٠٢٠): تأثير بعض عوامل التركيب البنائي النسجي علي خواص الأداء الوظيفي لأقمشة بلوزات السيدات الصيفية، مجلة العمارة والفنون والعلوم الانسانية ، الجمعية العربية للحضارة والعلوم الانسانية ، العدد(١٩).
- ١٣- عواطف بهيج ابراهيم، إيمان رأفت أبو السعود(٢٠٢١): تأثير الخواص الوظيفية لأقمشة البعد الثالث علي وسائد الوقاية من قرح الفراش ، مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية ، كلية التربية النوعية، جامعة المنيا، المجلد(٧)، العدد (٣٤).
- ١٤- غادة عبدالسلام بركات، يسري رشاد محمد(٢٠٢٠): فاعلية خامة الليكرا المستخدمة في أقمشة القمصان في تحسين خواص الراحة الملابسية، مجلة العمارة والفنون والعلوم الانسانية، الجمعية العربية للحضارة والعلوم الانسانية، المجلد(٥)، العدد(٢٤)، نوفمبر، ٣١٧-٣٣١.
- ١٥- غادة محمد الصياد، إبراهيم عبدالمؤمن إدريس(٢٠١٨): تأثير اختلاف التركيب النسجي ونوع اللحمية علي خواص الأداء الوظيفي لأقمشة الدينيم المزوجة ،مجلة العمارة والفنون والعلوم

الانسانية، الجمعية العربية للحضارة والعلوم الانسانية المجلد(٣)،  
العدد(١٠).

١٦ - غادة محمد الصياد، ريم محمود الجوهري(٢٠١٨): الأقمشة  
ثلاثية الأبعاد المبنية علي أساس نسيج المزدوج وقواعد بنائها، مجلة  
التصميم الدولية، الجمعية العلمية للمصممين، المجلد(٨)، العدد(٣).

١٧ - فيروز أبو الفتوح الجمل، جيهان أبو الفتوح الجمل،خلود أبو  
الخير ضبيش (٢٠١٧): إستحداث معلقات مطبوعة ثلاثية الأبعاد  
بالأقمشة غير المنسوجة، مجلة التربية النوعية والتكنولوجيا، كلية  
التربية النوعية، جامعة كفر الشيخ، المجلد(١)، ٥٠٨-٥٢٨.

١٨ - فيروز أبو الفتوح الجمل، جيهان أبو الفتوح الجمل، مروة  
محمد خفاجي (٢٠١٧):تأثير المعالجة الحرارية علي تصميمات  
الأقمشة المطبوعة المخلوطة بالليكرا، مجلة التربية النوعية  
والتكنولوجيا، كلية التربية النوعية، جامعة كفر الشيخ، المجلد(١)،  
٣٢٨-٣٤٣.

١٩ - فيروز أبو الفتوح الجمل، مروة محمد خفاجي(٢٠١٩): تأثير  
طباعة الترانسفير لأقمشة ملابس السيدات ثلاثية الأبعاد بإستخدام  
الخامات المخلوطة بالليكرا، مجلة التربية النوعية والتكنولوجيا، كلية  
التربية النوعية، جامعة كفر الشيخ، المجلد(١٣)، العدد (٥)، ١٣٥-  
١٤٥.

٢٠ - مرام محمد عبد الكريم(٢٠١٧): توظيف الإمكانيات  
التشكيلية لفن توليف الخامات بإسلوب المرقعات لتصميم وتنفيذ  
ملابس الأطفال، رسالة ماجستير-غير منشورة، كلية التصميم  
والاقتصاد المنزلي، جامعة القصيم.

٢١- مروة محمد خفاجي (٢٠٢٠): المعالجة الحرارية لتصميمات

أقمشة السيدات المطبوعة علي الأقمشة المخلوطة بالليكرا ، رسالة ماجستير - غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة الأزهر.

٢٢- نجلاء محمد طعيمة، فيروز أبو الفتوح الجمل، سها عادل

المياح(٢٠٢١): تحسين الخواص الوظيفية لأقمشة ثالثة الأبعاد في المالبس الرياضية للمعاقين حركيا، مجلة العمارة والفنون والعلوم الانسانية، الجمعية العربية للحضارة والعلوم الانسانية المجلد(٦)، العدد(٢٨).

٢٣- هايدي إبراهيم الفار(٢٠١٧): أثر المعالجة الحرارية لأقمشة

تريكو اللحمة لإحداث تأثيرات جمالية تصميمية باستخدام خيوط الليكرا، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة دمياط.

٢٤- هبه الله السيد أبو النجا (٢٠٢٠): تحسين الأداء الوظيفي

لأقمشة التريكو ثلاثية الأبعاد كأقمشة للمفروشات باستخدام المعالجة الحرارية ، مجلة التربية النوعية والتكنولوجيا ، كلية التربية النوعية ، جامعة كفر الشيخ ، المجلد(١٥)، العدد(٦).

25- Amany; Kh., Abdelmonem; F.,Pavla; T.,Ahmed;S.E. (2020): Comprehensive assessment of the properties of cotton single jersey knitted fabrics produced from different lycra states,Autex Res.J.,Dol 10.2428.

26- Fredrik Stig (2012): 3D-woven reinforcement in composites, doctoral thesis, Stockholm, Sweden, ISSN 1651-7660.

- 27- **John Provost (1995):** Dynamic response in textile, Chemist and Colorist, vol.(7), no.(2).
- 28- **Sadek; R., El-Hossini; A.M., Eldeeb; A.S., Yassen; A. (2012):** Effect of lycra extention percent on single jersey knitted fabrics properties, Journal of Engineered fibers and fabrics,vol.(7), no.(2).
- 29- **Wessam; M. A.and Omima;R.A.(2015):** Using of the potential possibilities of textile structures aims at increasing the aesthetic and the functional aspects of in the field of childhood,Alex.J.Agrec.R.,vol.(60),no.(2).
- 30- **Xiao; Xl., Pirbhulal; S., Dong K., Wu Wq Meix(2017):** Performance evaluation of plain weave and honey comb.
- ASTM D 1777
  - AATCC 79-2010s
  - ASTM D 737
  - Iso 13934-1



## **Utilizing Lycra yarns heat treatment to achieve the high and low in the double-layer children's clothing fabrics**

**Rehab Gomaa Ibrahim:**

**Assistant prof. of clothes and textile-Faculty of specific Education  
Zagazig Univeristy**

### **Abstract**

The current research aims to take advantage of the heat treatment of Lycra yarns used in the weft thread to produce children's clothing with high and low protrusion, and to achieve this goal two-layer fabrics were produced, where the warp threads were fixed 100% polyester, while the weft threads were variable cotton / Lycra according to the order Next (1:1, 2:1, 1:2), three designs of different spaces were used for the double, then heat treatment of the produced fabrics was carried out at two times (7,14) seconds, where the heat treatment affects the Lycra threads and leads to their shrinkage, which affects the Dimensions and shape of the design and giving a three-dimensional appearance, then a set of tests were conducted on the produced fabrics (tensile strength, elongation ratio, thickness, air permeability - water absorption) before and after treatment, and the results were statistically processed using ANOVA and LSD test for multiple comparisons to study the relationship between The research variables, and the study found a change in the shape of the design and the effect of treatment on the properties of the fabrics and the importance of mixing lycra yarns with cotton in the production of children's clothing of the third dimension to achieve the functional properties of the product, and the research is an addition to the field of clothes and Textile for his contribution to the development of fabrics used for children's clothing.

**Key words:** heat treatment-lycra yarns-children's clothes