

إنتاج كوفرتات من الكتان والصوف لإثراء تأثيرات جمالية مبتكرة بتصميمات نسجية مختلفة

Production of linen and wool covers to enrich innovative aesthetic effects with different textile designs.

د. وسام أسامة عبد الرؤوف

أستاذ الملابس والنسيج المساعد - شعبة الاقتصاد المنزلي الريفي - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق

كلمات دالة: Keywords

أقمشة المفروشات
Upholstery Fabrics
الكوفرتات
Covers
تصميم المنسوجات
Textile Design
التجهيز ضد التجعد
Pprocessing Against Wrinkle

ملخص البحث Abstract:

تعد أقمشة المفروشات إحدى أهم النواعيات الهامة من الأقمشة التي تقوم صناعة النسيج بإنتاجها وتقديمها لجمهور المستهلكين وهي تحظى في مجال إنتاجها بجانب كبير من الدقة والعناية لما يجب أن تتمتع به من جودة في الأداء والمظهر بما يتناسب مع استخداماتها. وأقمشة المفروشات تختلف في طبيعتها سواء بالنسبة للتصميم أو الإنتاج عن باقي نواعيات الأقمشة ويرجع هذا الاختلاف إلى عوامل تخص طبيعة تلك النواعيات من الأقمشة. ومن هذه العوامل طبيعة الخامات وموثراتها المختلفة بالنسبة لأساليب توظيف واستخدام أقمشة المفروشات كعنصر للتصميم والإنتاج. لذا كان من الضروري الاهتمام بهذه النوعية من المنسوجات لما تتمتع به من جودة في الأداء والمظهر لتكون قادرة على المنافسة وتكمن أهمية هذا البحث في إضفاء تأثيرات جمالية مبتكرة باستخدام تصميمات مختلفة من الكتان والصوف لإنتاج كوفرتات وتحسين الخواص الوظيفية والجمالية باستخدام خامات مختلفة من الكتان والصوف بتصميمات مختلفة، وتم اختيار عدد من التصميمات نسجية مختلفة متمثلة في (تصميم نسجي مبرد مكسور - تصميم نسجي نقشة - تصميم نسجي شبكية) والتجهيز ضد التجعد للكوفرتات المنتجة، وتم عملية التجهيز النهائي ضد التجعد على أقمشة الكوفرتات لإيضاح تأثيرها على خاصية قوة الشد والإستطالة - وزن المتر المربع - زاوية الإنفراج قبل وبعد التجهيز ضد التجعد لعدد خمسة عينات موضوع البحث متمثلة في كتان نقى ١٠٠% مرة ١٠ - كتان ٢٥% : بولي إستر ٧٥% مرة ١٠ - صوف ١٠٠% مرة ٢/٢٤ - صوف ١٠٠% مرة ٢/١٢ . و بعد دراسة النتائج الاحصائية للاختبارات اتضح وجود فروق معنوية بين العينات المعاملة قبل وبعد التجهيز ضد التجعد ترجع إلى اختلاف نوع الخامة ونمر خيوط اللحمة المستخدمة في إنتاج الكوفرتات سواء كانت كتان أو صوف وكذلك اختلاف قابلية كل عينة للتجهيز النهائي ضد التجعد ونوع الخامة تؤثر على الخواص الوظيفية لأقمشة الكوفرتات المنتجة وذلك بالمقارنة بالكنترول عن غيرها من العينات .

Paper received 17th November 2021, Accepted 9th January 2022, Published 1st of March 2022

لإنتاج كوفرتات ذات خواص جمالية ووظيفية والنمطية في إنتاج أقمشة الكوفرتات بالأسواق.

أهمية البحث Significance:

تحقيق فكر تصميمي جديد للكوفرتات باستخدام خامات من الكتان والصوف بتصميمات نسجية لإضافة قيمة جمالية ووظيفية جديدة للكوفرتات للحصول على منتج تنافسي.

منهج البحث Methodology

يتبع البحث المنهج التجريب في تنفيذ مجموعة من العينات المبتكرة لأقمشة الكوفرتات باستخدام خامات من الكتان والصوف بنمر مختلفة وتصميمات مختلفة وتجهيزها ضد التجعد وقياس الخواص الوظيفية قبل وبعد التجهيز ضد التجعد .

حدود البحث Delimitations

أقمشة الكوفرتات المنتجة بماكينيات دوبي متمثلة في الخامات الأتية : كتان نقى ١٠٠% مرة ١٠ - كتان ٢٥% : بولي إستر ٧٥% مرة ١٠ - صوف ١٠٠% مرة ٢/٢٤ - صوف ١٠٠% مرة ٢/١٢ واستخدام تصميمات نسجية مختلفة متمثلة في (تصميم نسجي مبرد مكسور - تصميم نسجي نقشة - تصميم نسجي شبكية) والتجهيز ضد التجعد للكوفرتات المنتجة.

الدراسات السابقة Previous studies :

تعتبر أقمشة المفروشات حرفة ظهرت منذ قرون و كان غرضها تغطية الكراسي و الأسره و غيرها من القطع البسيطة فكانت حرفة (٩) يدوية قبل ظهور الات و ماكينات النسيج والخامات المختلفة المستخدمة في إنتاج أقمشة المفروشات متنوعه ويجب اختيار الخامات المناسبة بما يتناسب مع التصميم الداخلي للمكان او البيئة

مقدمة Introduction

يرتبط تطور المجتمع وتقدمه بتطور صناعة الغزل والنسيج والتريكو حيث تلعب الأقمشة التقنية دورا هاما في مجالات الحياة المختلفة، وتعتبر المنسوجات التقنية احد أنواع المنسوجات التي شكلت بأسلوب خاص للاستخدام في منتجات عملية وتطبيقية، وتعد المنسوجات المنزلية احد أنواع المنسوجات التقنية التي تطورت مؤخرا لتواكب الخصائص الادائية التي تفي بها، والمصمم النسجي المبدع هو ذلك الانسان الذي وهب قدرة التعبير والاضافة انه القادر علي ان يقدم لنا رؤية للواقع في اطار تطبيقي وظيفي، فكره وخياله وخبرته في المامه بالتقنيات الحديثة في إنتاج المنسوجات هو القدرة الأساسية التي تساعده علي عملية الخلق التطبيقي لتطبيق القطعة النسجية و يتميز التصميم النسجي بانه تصميم بنائي او تركيبى ينتج من تفاعل عدد من العوامل الأساسية في بناء المنسوج وبهذا المفهوم لا يمكن ان يفصل المظهر الخارجي للقمش عن تركيبه الداخلي فما المظهر الا نتاج لعملية التركيب وبعباره اخري فان المظهر الجمالي للقمش سواد كان تأثيرا نسجيا او زخرفيا منسوجة لا يحدد الا من خلال عوامل التركيب البنائي وهي: نوع الخامة - التراكيب النسجية - عدد خيوط السداء واللحمة - التركيب البنائي المستخدم (١٣).

أهداف البحث Objectives

إثراء أقمشة الكوفرتات بتركيبات نسجية مبتكرة من الكتان والصوف عن طريق تأكيد الترابط والتكامل الإبداعي بين صناعة الكوفرتات وتصميماتها عن طريق الجمع بين الخامات والتصميمات والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة الكوفرتات.

مشكلة البحث Statement of the Problem

ندرة الأبحاث والدراسات المتعلقة باستخدام خامة الكتان والصوف

خصائصها أيضًا بحيث تلبى الغرض الوظيفي الذي تم إنتاجه من أجله. لذلك أنتجنا ٩ أقمشة تمت معالجتها بنفس المادة المقاومة للحريق ولكنها تختلف عن بعضها البعض في نسج الوبر وارتفاع الوبر ثم تم اختبار هذه الأقمشة لمقاومة الحريق لتحديد القماش الذي يقاوم الحريق بشكل أكبر من الأقمشة الأخرى وقامت دراسة (١) باستلهم تصميمات من المدارس الفنية يصبح إضافة للعناصر الزخرفية الموروثة من العصور المختلفة. إضافة إلى إثبات أن فكر وإبداع وابتكار المصمم الناجح يمكنه من الاستلهم والتطوير والتحديث للأشكال الزخرفية المختلفة والقيم الفنية المختلفة للمدارس الفنية لتوظيف إنتاجه من التصميمات بطرق مختلفة تصلح للاستخدام في أقمشة المفروشات وغيرها

مصطلحات البحث Terminology:

تصميم المنسوجات: هو عملية إنشاء التصميمات للأقمشة المنسوجة وغير المنسوجة وينطوي على إنتاج أنماط مختلفة من الملابس والمنسوجات المنزلية مثل اللوريات والمنسوجات الزخرفية مثل السجاد والتريكو لألهم للتصميمات النسجية من الطبيعة والهندسة المعمارية والمدارس الفنية. وعليه يجب أن يكون المصمم ملماً بكيفية إنتاج تصميم المنسوج بل وقادر على تطويره والوعي بالاتجاهات المعاصرة للوصول إلى الغرض المطلوب (٢).

أقمشة المفروشات: تستخدم في أغراض متعددة وتكون مصنعة من خامات مختلفة، وتعتبر من النوعيات سواء طبيعية أو صناعية الهامة من الأقمشة التي تقوم صناعة النسيج بإنتاجها وتقديمها لجمهور المستهلكين وتحظى في مجال إنتاجها بجانب كبير من الدقة والعناية لما تتمتع به من جودة الأداء والمظهرية بما يتناسب مع استخدامها (٢).

التقسيم العام لأقمشة المفروشات: تنقسم المفروشات المنزلية من حيث الاستعمال إلى: - مفارش جدران - مفروشات أثاث - مفروشات أرضية (٢).

مواصفات مفارش الأسرة: يجب أن يكون قماش غطاء السرير متميزاً بالمرونة والانسدادية وذلك باستخدام نوعية خامات ذات جودة عالية مثل القطن والفران أو القطن المخلوط ببعض الألياف الصناعية للحصول على ملمس ومظهر جيد وان تكون الصبغات المستخدمة في هذه الأقمشة من النوع الثابت ضد الغسيل والضوء والاحتكاك لما لذلك من أهمية بالنسبة لعمليات التنظيف والاستخدام (٢)

الدراسة التجريبية Experimental Study

جدول (١): المواصفة التنفيذية المستخدمة للعينات موضوع البحث.

نوع البرسل	سولزر
عدد العروض	١
العرض الواحد	٢٢٨١ باب
عدد أبواب المشط للعرض الواحد	٢٢٨١ فتلة
إجمالي قتل السداء	٤٥٦٢ فتلة
عدد قتل المطواة الواحدة	٢٢٨١ فتلة
نوع النول	٣٤٠ رابير دوبي
عدد الأنوال	1 نول

جدول (٢): المواصفة التنفيذية لعينات المفروشات موضوع البحث.

عرض القماش	٢٥٦
عدد حدقات البوصة قيام	٤٤
عدد حدقات البوصة لحمه	٣٦
نمرة خيط البراسل	٢/١٤
نمرة خيط القيام	٢/١٤
نمرة خيط اللحمه	متغيرة
نوع النسيج	دوبي متغيرة
نوع البراسل	سادة ٢ + ٣/٢ تحبيس

المحيطة وكذلك الوظيفة. ومن الهام جدا ان تتوفر في أقمشة المفروشات المتانة وقوة التحمل ومقاومة الاحتكاك (١٠) والراحة. وتعتبر اقمشة المفروشات عنصر هام جدا في مجال التصميم الداخلي واضفاء الصفات الجمالية بجانب ذلك يجب ان يكون لها اداء وظيفي ولا يقتصر دور اقمشة المفروشات على القيمة الجمالية فقط (١١) ويعتبر النهج النهائي احد العناصر الأساسية للتركيب البنائي للأقمشة والذي يلعب دورا هاما في تحسين الخواص الجمالية والوظيفية لأقمشة المفروشات والتجهيز النهائي الكيميائي يعتبر من انواع التجهيزات النهائية الوظيفية والتي ظهرت حديثا ومنها التجهيز النهائي الكيميائي الوظيفي لمنع التبقيع، و طرد الماء وايضا لمقاومة الاشتعال واليكترتريا والإشعة فوق البنفسجية... الخ (١٢) وهدفت دراسة (٣) الي انتاج عينات أسامة عز الدين باستخدام خامة الخيوط المعدنية ككحماات وتوزيع ظهورها داخل القماش المنتج لتطوير عملية انتاج اقمشة المفروشات والوصول الي منتج بفكرة جديدة مبتكرة ومتميزة في استخدام خيوط معدنية ككحماات واختلاف أسلوب توزيعها داخل التصميم. وهدفت دراسة (٥) الي الاستفادة من الإمكانيات التشكيلية للنسيج اليدوي باستخدام بعض التراكيب النسجية المضافة في رفع القيمة الجمالية للمفروشات المنزلية ودراسة الإستعانة بفكرة الواب اب في ابتكار تصميمات نسجية تصلح لتنفيذها علي برامج النسيج الخاصة ولاشك ان التقدم التكنولوجي الذي نراه في كل المجالات ادي الي الارتقاء بجودة المنتجات وبالتالي زيادة فرصها في المنافسة في الأسواق لنقي متطلبات واذواق جمهور المستهلكين، وحتى يتم مجاراة هذا التطور وكأحد التحولات التكنولوجية الكبرى التي عرفتها البشرية وثورة cad system الحاسبات الالية استخدام أنظمة التصميم والتي ساعدت العديد من المصممين في اعداد كم هائل من التجارب للأعمال الفنية والتصاميم عن طريق برامج التصميم المختلفة مع إمكانية المحاكاة مما ساهم في توفير الوقت والجهد كما ساعدت المصمم في اطلاق العنان لخياله وإمكانية تحقيق ما يريد دون ضياع للوقت والجهد (٢) وقامت دراسة (٤) بعمل تجهيز نهائي كيميائي وظيفي ضد التبقيع و طرد الماء لايضاح تأثيرها علي خاصية مقاومة الاحتكاك نسبة الفقد في الوزن لعدد أربع عينات موضوع البحث. و بعد دراسة النتائج الاحصائية للاختبارات اتضح قلة مقاومة العينات -خامات سليولوزية) قطن للاحتكاك بنسب مختلفة ترجع الي اختلاف عناصر التركيب البنائي لها و اختلاف قابلية كل عينة للتجهيز النهائي عن غيرها من العينات ويهتم هذا البحث (١٤) بتأثير بعض عناصر التراكيب النسجية على قابلية أقمشة التنجيد للاشتعال حيث أن بعض عوامل التركيب النسجي، وطول الوبرة ومواد الوبرة لها تأثير على خاصية مقاومة اللهب لأقمشة الشنيل المستخدمة في تطبيقات الأثاث المنجد، لتحسين خصائصها لتلبي الغرض الوظيفي الذي تم إنتاجه من أجله ويمكن تحسين خاصية القابلية للاشتعال عن طريق منع أو تأخير عملية الاشتعال باستخدام تقنية تمنع الاختراق الحراري أو مواد أكثر ثباتاً حرارياً. تم إنتاج ثمانية أقمشة من الشنيل باستخدام ثلاث معاملات مذكورة سابقاً وعولجت بنفس المادة المقاومة للحريق. تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن هناك علاقة مباشرة بين وزن النسيج وسمكه وطول الوبرة ومقاومة اللهب للأقمشة المنتجة. ويعتبر إختبار (١٥) القابلية للاشتعال هو أحد أهم إجراءات الاختبار في صناعة المنسوجات لأن له أثراً حاسماً على السلامة في حالة نشوب حريق. لقد تم إثبات إحصائياً أن السبب الرئيسي للوفيات في الحريق يمكن أن يُعزى بشكل مباشر إلى الاشتعال العرضي للمفروشات والمنسوجات، لذلك من المنطقي فقط وضع معايير مناسبة للقابلية للاشتعال. يمكن تحسين أداء القابلية للاشتعال من قبل الشركة المصنعة للنسيج في مرحلة التصميم لضمان بيئة داخلية أكثر أماناً. لهذا السبب، من المهم جداً دراسة تأثير بعض عناصر البناء الهندسية مثل نسج الوبر - ارتفاع الكومة على خاصية مقاومة الحريق للأقمشة المخملية، لإثرائها وتحسين

جدول (٣): المواصفة التنفيذية للقي للعينات موضوع البحث.

قيام	يراسل	مواصفات اللقي
١	١	عدد القتل في النيرة
٢	٢	عدد القتل في الباب
٤٥٠٦	٥٦	مجموع عدد القتل
	٤٥٦٢	عدد القتل الكلي
	٢٧٥,٨	عرض السداء بالمشط
	٨,٢٧ باب x اسم	عدة المشط باب x اسم
	١٢ البحر ٢ للبرسل ٢ تحبيس	عدد الذرات

نوع اللقي : حسب الرسم

التصميمات النسجية المستخدمة لعينات البحث متمثلة في :

أ-تصميم نسجي شبكة ب- تصميم نسجي مبرد مكسور ج- تصميم نسجي نقشة

جدول (٤): التجهيز ضد التجعد المستخدمة في التجهيز النهائي لأقمشة الكوفرات.

١٢٠ جم/ لتر	Micr Silicon(solo soft)
٢ بار	ضغط العصير
٨٠%	P.K
١٨٠ درجة مئوية	درجة الحرارة
٤٠م/دقيقة	السرعة

الإختبارات المستخدمة بالبحث:

- قوة الشد والإستطالة
- النمرة
- وزن المتر المربع
- زاوية الإنفراج

التحليل الإحصائي:


تم إستخدام التحليل الإحصائي Paired Sampie T test

جدول (٥): تأثير نوع الخامة والنمرة على قوة الشد في إتجاه السداء للكوفرات المنتجة.

قوة الشد(سداء)		النمرة	نوع الخامة
بعد التجهيز	قبل التجهيز		
١٠±٠,١٥	٠,٢٧±٧٩	١٠	كتان نقي ١٠٠%
٧٧±٠,٣٢	٠,٢٢±٨٥	١٠	كتان مخلوط ٢٥%كتان:٧٥% بولي استر
٧١±٠,٢٢	٨٩±٠,١٥	٢/٢٤	صوف ١٠٠%
٦٧±٠,١٥	٨٩±٠,٢٢	٢/١٢	صوف ١٠٠%

متوسط قوة الشد للصوف ١٠٠% نمرة ٢/٢٤ الغير مجهز ٨٩ بينما بلغت بعد التجهيز ٧١ وكان متوسط قوة الشد للصوف ١٠٠% نمرة ٢/١٢ قبل التجهيز ٨٩ بينما بلغت بعد التجهيز ٦٧ ويتضح من التحليل الإحصائي أن قيمة الاحتمال أقل من ٠,٠٥ وهذا يعني أن هناك فرق معنوي قبل وبعد التجهيز ضد التجعد على قوة الشد مما يدل أن لنوع الخامة والنمرة ومعالجة الخامات المختلفة ضد التجعد لها تأثير على قوة الشد في اتجاه السداء..

يتضح من النتائج الموضحة بالجدول (٥) أن قيمة p-value قيمة الاحتمال أقل من ٠,٠٥ وهذا يعني أن هناك تأثير معنوي بين كلا من نوع الخامة والنمرة والتجهيز ضد التجعد على قوة الشد في إتجاه السداء حيث أن متوسط قوة الشد للكتان النقي ١٠٠% نمرة ١٠ الغير مجهز كانت ٧٩ بينما كانت القيمة ١٠ بعد التجهيز بينما كان متوسط قوة الشد للكتان المخلوط ٢٥%كتان: بولي إستر ٧٥% نمرة ١٠ والغير مجهز كانت ٨٥ بينما كانت القيمة بعد التجهيز ٧٧ وكان



شكل (١) تأثير نوع الخامة والنمرة على قوة الشد في إتجاه السداء للكوفرات المنتجة

والنمرة والتجهيز ضد التجعد لأنواع الخامات المختلفة لها تأثير على قوة الشد ويتضح ذلك من الشكل البياني عند المقارنة ما بين العينات قبل وبعد التجهيز لكل خامة من الخامات المستخدمة في إنتاج الكوفرات.


. يتضح من الشكل البياني (١) أن هناك فرق معنوي قبل وبعد التجهيز ضد التجعد لكلا من الخامات الأتية الكتان النقي نمرة ١٠ والكتان المخلوط ٢٥% :٧٥% بولي استر والصوف ١٠٠% نمرة ٢/٢٤ والصوف ١٠٠% نمرة ٢/١٢ مما يدل أن لنوع الخامة

جدول (٦): تأثير نوع الخامة والنمرة على قوة الشد في إتجاه اللحمة للكوفرتات المنتجة.

قوة الشد (لحمة)		النمرة	نوع الخامة
قبل التجهيز	بعد التجهيز		
٢٨±٠,٠٦	٣٨±٠,٢٢	١٠	كتان نقي (١٠٠%)
٥٠±٠,٤٥	٧٧±٠,١٤	١٠	كتان مخلوط (٢٥%كتان:٧٥% بولي إستر)
٤١±٠,٠٩	٤٥±٠,٢٦	٢/٢٤	١٠٠% صوف
٤١±٠,٠٨	٤٦±٠,١٥	٢/١٢	١٠٠% صوف

اتجاه اللحمة للصوف ١٠٠% نمرة ٢/٢٤ الغير مجهز ضد التجعد ٤٥ بينما بلغت بعد التجعد ٤١ وكان متوسط قوة الشد في اتجاه اللحمة للصوف ١٠٠% نمرة ٢/١٢ قبل التجهيز ضد التجعد ٤٦ بينما بلغت بعد التجهيز ٤١ ويتضح من التحليل الإحصائي أن قيمة الاحتمال أقل من ٠,٠٥ وهذا يعني أن هناك فرق معنوي قبل وبعد التجهيز ضد التجعد على قوة الشد في اتجاه اللحمة مما يدل أن لنوع الخامة والنمرة والتجهيز ضد التجعد للخامات المختلفة تأثير على قوة الشد في اتجاه اللحمة.

يتضح من النتائج الموضحة بالجدول (٦) أن قيمة p-value قيمة الإحتمال أقل من ٠,٠٥ وهذا يعني أن هناك تأثير معنوي لتأثير كلا من نوع الخامة والنمرة على قوة الشد في إتجاه اللحمة حيث أن متوسط قوة الشد في اتجاه اللحمة للكتان النقي ١٠٠% نمرة ١٠ الغير مجهز ضد التجعد كانت ٣٨ بينما كانت القيمة ٢٨ بعد التجهيز بينما كان متوسط قوة الشد في اتجاه اللحمة للكتان المخلوط ٢٥%كتان:٧٥% بولي إستر نمرة ١٠ الغير مجهز ضد التجعد كانت ٧٧ بينما كانت القيمة بعد التجهيز ٥٠ وكان متوسط قوة الشد في



شكل (٢): تأثير نوع الخامة والنمرة والتجهيز ضد التجعد على قوة الشد في إتجاه اللحمة للكوفرتات المنتجة.

يتضح من الشكل البياني (٢) أن هناك فرق معنوي قبل المعاملة وبعد المعاملة ضد التجعد لكلا من الخامات الأتية الكتان النقي نمرة ١٠ والكتان المخلوط ٢٥% : ٧٥% بولي إستر والصوف ١٠٠% نمرة ٢/٢٤ والصوف ١٠٠% نمرة ٢/١٢ مما يدل أن لنوع الخامة المستخدمة في البحث.

يتضح من النتائج الموضحة بالجدول (٧) أن قيمة p-value قيمة الإحتمال أقل من ٠,٠٥ وهذا يعني أن هناك تأثير معنوي لتأثير كلا من نوع الخامة والنمرة على % الإستطالة في إتجاه السداء حيث أن متوسط % الإستطالة للكتان النقي ١٠٠% نمرة ١٠ الغير مجهز كانت ١٢ بينما كانت القيمة ١٩ بعد التجهيز بينما كان متوسط قوة الشد للكتان المخلوط ٢٥%كتان:٧٥% بولي إستر نمرة ١٠ الغير مجهز كانت ٢٤ بينما كانت القيمة بعد التجهيز ٢٣ وكان متوسط % الإستطالة للصوف ١٠٠% نمرة ٢/٢٤ الغير مجهز ٢٩ بينما بلغت بعد التجهيز ٢٥ وكان متوسط % الإستطالة للصوف ١٠٠% نمرة ٢/١٢ قبل التجهيز ٢٣ بينما بلغت بعد التجهيز ٢١ ويتضح من التحليل الإحصائي أن قيمة الاحتمال أقل من ٠,٠٥ وهذا يعني أن هناك فرق معنوي قبل وبعد التجهيز ضد التجعد على % الإستطالة مما يدل أن لنوع الخامة والنمرة والمعالجة ضد التجعد للخامات المختلفة تأثير على % الإستطالة في إتجاه السداء.

جدول (٧): تأثير نوع الخامة والنمرة على % الإستطالة في إتجاه السداء للكوفرتات المنتجة.


% للإستطاله (س)		النمرة	نوع الخامة
قبل التجهيز	بعد التجهيز		
١٩±٠,٠٩	١٢±٠,٠١٦	١٠	كتان نقي ١٠٠%
٢٣±٠,١٢	٢٤±٠,٣٦	١٠	كتان مخلوط (٢٥%كتان:٧٥% بولي إستر)
٢٥±٠,٢٩	٢٩±٠,٢٤	٢/٢٤	صوف ١٠٠%
٢١±٠,٢٥	٢٣±٠,١٤	٢/١٢	صوف ١٠٠%

يتضح من الشكل البياني (٣) أن هناك فرق معنوي قبل التجهيز وبعد التجهيز ضد التجعد لكلا من الخامات الأتية الكتان النقي نمرة ١٠ والكتان المخلوط ٢٥% : بولي إستر ٧٥% والصوف ١٠٠% نمرة ٢/٢٤ والصوف ١٠٠% نمرة ٢/١٢ مما يدل أن لنوع الخامة والنمرة والتجهيز ضد التجعد للخامات المختلفة تأثير على % الإستطالة في إتجاه السداء ويتضح ذلك من الشكل البياني عند المقارنة ما بين العينات قبل وبعد التجهيز لكل خامة من الخامات المستخدمة في البحث.

يتضح من النتائج الموضحة بالجدول (٨) أن قيمة p-value قيمة الإحتمال أقل من ٠,٠٥ وهذا يعني أن هناك تأثير معنوي لتأثير كلا من نوع الخامة والنمرة على % الإستطالة في إتجاه اللحمة حيث أن متوسط % الإستطالة للكتان النقي ١٠٠% نمرة ١٠ الغير مجهز كانت ١٥ بينما كانت القيمة ١٣ بعد التجهيز بينما كان متوسط % الإستطالة في اتجاه اللحمة للكتان المخلوط ٢٥%كتان: بولي


التحليل الإحصائي أن قيمة الاحتمال أقل من ٠,٠٥، وهذا يعني أن هناك فرق معنوي قبل وبعد التجهيز على % الإستطالة في اتجاه اللحم مما يدل أن لنوع الخامة والنمرة وتجهيز الخامات المختلفة ضد التجعد تأثير على % الإستطالة في اتجاه اللحم.

إستر ٧٥% نمرة ١٠ الغير مجهز كانت ١٦ بينما كانت القيمة بعد التجهيز ٢٣ وكان متوسط % الإستطالة في اتجاه اللحم للصوف ١٠٠% نمرة ٢/٢٤ الغير مجهز ٢٩ بينما بلغت بعد التجهيز ٢٨ وكان متوسط % الإستطالة في اتجاه اللحم للصوف ١٠٠% نمرة ٢/١٢ قبل التجهيز ٢٦ بينما بلغت بعد التجهيز ٢٥ ويتضح من



شكل (٣): تأثير نوع الخامة والنمرة على % الإستطالة في اتجاه السداء للكوفرات المنتجة. جدول (٨): تأثير نوع الخامة والنمرة على % الإستطالة في اتجاه اللحم للكوفرات المنتجة.

نوع الخامة	النمرة	% للإستطالة (لحمة)	
		قبل التجهيز	بعد التجهيز
كتان نقي (١٠٠%)	١٠	١٥±٠,٢	١٣±٠,١٨
كتان مخلوط (٢٥% كتان: ٧٥% بولي إستر)	١٠	١٦±٠,١٦	١٧±٠,٢
صوف ١٠٠%	٢/٢٤	٢٩±٠,٣٦	٢٨±٠,١٣
صوف ١٠٠%	٢/١٢	٢٦±٠,٤١	٢٥±٠,٣٦



شكل (٤): تأثير نوع الخامة والنمرة على % الإستطالة في اتجاه اللحم للكوفرات المنتجة.

والتجهيز ضد التجعد للخامات المختلفة تأثير على % الإستطالة في اتجاه اللحم ويتضح ذلك من الشكل البياني عند المقارنة ما بين العينات قبل وبعد التجهيز لكل خامة من الخامات المستخدمة في إنتاج الكوفرات.

يتضح من الشكل البياني (٤) أن هناك فرق معنوي قبل المعاملة وبعد المعاملة لكلا من الخامات الأتية الكتان النقي نمرة ١٠ والكتان المخلوط ٢٥%: ٧٥% بولي إستر والصوف ١٠٠% نمرة ٢/٢٤ والصوف ١٠٠% نمرة ٢/١٢ مما يدل أن لنوع الخامة والنمرة

جدول (٩): تأثير نوع الخامة والنمرة على وزن المتر المربع للكوفرات المنتجة.


نوع الخامة	النمرة	وزن المتر المربع	
		قبل التجهيز	بعد التجهيز
كتان نقي (١٠٠%)	١٠	٢٣٦±٠,٦٨	٢٥٠±٠,٤٨
كتان مخلوط (٢٥% كتان: ٧٥% بولي إستر)	١٠	٢٣٥±٠,٩٤	٢٨٨±١,٢٨
صوف ١٠٠%	٢/٢٤	٣٧٠±٠,٢٥	٣٧٢±٠,٢٣
صوف ١٠٠%	٢/١٢	٣٧٥±٠,٣٧	٣٨٣±٠,٥٩

من نوع الخامة والنمرة والتجهيز ضد التجعد على وزن المتر المربع قبل وبعد التجهيز ضد التجعد حيث أن متوسط وزن المتر

يتضح من النتائج الموضحة بالجدول (٩) أن قيمة p-value قيمة الإحتمال أقل من ٠,٠٥، وهذا يعني أن هناك تأثير معنوي لتأثير كلا

١٠٠% نمرة ٢/١٢ قبل التجهيز ٣٧٥ بينما بلغت بعد التجهيز ٣٨٣ ويتضح من التحليل الإحصائي أن قيمة الاحتمال أقل من ٠,٠٥ وهذا يعنى أن هناك فرق معنوي قبل التجهيز وبعد التجهيز ضد التجعد لوزن المتر المربع مما يدل أن لنوع الخامة والنمرة والمعالجة للخامات المختلفة ضد التجعد تأثير على وزن المتر المربع.

المربع للكتان النقي ١٠٠% نمرة ١٠ الغير مجهز كانت ٢٣٦ بينما كانت القيمة ٢٥٠ بعد التجهيز بينما كان متوسط وزن المتر المربع ٢٥٠ بعد التجهيز وكان متوسط وزن المتر المربع للكتان المخلوط ٢٥%كتان: بولى إستر ٧٥% نمرة ١٠ الغير مجهز كانت ٢٣٥ بينما كانت القيمة بعد التجهيز ٢٨٨ وكان متوسط وزن المتر المربع للصوف ١٠٠% نمرة ٢/٢٤ الغير مجهز ٣٧٠ بينما بلغت بعد التجهيز ٣٧٢ وكان متوسط وزن المتر المربع للصوف



شكل (٥): تأثير نوع الخامة والنمرة على وزن المتر المربع للكوفرتات المنتجة.

والمعالجة ضد التجعد للخامات المختلفة تأثير على وزن المتر المربع ويتضح ذلك من الشكل البياني عند المقارنة ما بين العينات قبل وبعد التجهيز ضد التجعد لكل خامة من الخامات المستخدمة في البحث.


يتضح من الشكل البياني (٥) أن هناك فرق معنوي قبل وبعد التجهيز لكلا من الخامات الأتية الكتان النقي نمرة ١٠ والكتان المخلوط ٢٥% : بولى إستر ٧٥% والصوف ١٠٠% نمرة ٢/٢٤ والصوف ١٠٠% نمرة ٢/١٢ مما يدل أن لنوع الخامة والنمرة

جدول (١٠): تأثير نوع الخامة والنمرة على زاوية الإنفراج للكوفرتات المنتجة.

نوع الخامة	النمرة	زاوية الإنفراج	
		قبل التجهيز	بعد التجهيز
كتان نقي ١٠٠%	١٠	٩٠ ± ٠,٢٦	١٠٥ ± ٠,٣٤
كتان مخلوط (٢٥% كتان: ٧٥% بولى إستر)	١٠	١٠٣ ± ٠,٢١	١١٠ ± ٠,٥١
صوف ١٠٠%	٢/٢٤	١٠٥ ± ٠,٤	١١٠ ± ٠,٤٤
صوف ١٠٠%	٢/١٢	١٣٠ ± ٠,١٥	١٠٨ ± ٠,٣٦

التجهيز ١١٠ وكان متوسط زاوية الإنفراج للصوف ١٠٠% نمرة ٢/٢٤ الغير مجهز ١٠٥ بينما بلغت بعد التجهيز ١١٠ وكان متوسط زاوية الإنفراج للصوف ١٠٠% نمرة ٢/١٢ قبل التجهيز ١٣٠ بينما بلغت بعد التجهيز ١٠٨ ويتضح من التحليل الإحصائي أن قيمة الاحتمال أقل من ٠,٠٥ وهذا يعنى أن هناك فرق معنوي قبل وبعد التجهيز ضد التجعد على زاوية الإنفراج مما يدل أن لنوع الخامة والنمرة والمعالجة للخامات المختلفة ضد التجعد تأثير معنوي على زاوية الإنفراج للخامات المختلفة.

يتضح من النتائج الموضحة بالجدول (١٠) أن قيمة p-value الإحتمال أقل من ٠,٠٥ وهذا يعنى أن هناك تأثير معنوي لتأثير كلا من نوع الخامة والنمرة والتجهيز ضد التجعد على زاوية الإنفراج قبل وبعد المعالجة ضد التجعد للخامات المختلفة المستخدمة في البحث حيث أن متوسط زاوية الإنفراج للكتان النقي ١٠٠% نمرة ١٠ الغير مجهز كانت ٩٠ بينما كانت القيمة ١٠٥ بعد التجهيز وكان متوسط زاوية الإنفراج للكتان المخلوط ٢٥%كتان: بولى إستر ٧٥% نمرة ١٠ الغير مجهز كانت ١٠٣ بينما كانت القيمة بعد



شكل (٦): تأثير نوع الخامة والنمرة على زاوية الإنفراج للكوفرنات المنتجة.

- 9-Aniedi Daniel Usoro, Ini Asuquo Utuk (2018) "Upskilling of Upholstery Making Skills (Padding and Fabric Covering) Among Technical College Students for Job Creation in Akwa Ibom State, Nigeria", International Journal of Vocational Education and training Research volume 4 , issue .
- 10-Donata Zubauskiene (2017) " Upholstery Materials Behavior Evaluation Method", Ph.D Thesis, Kaunas University of Technology , Lithuania .
- 11-Tubga Levent (2016) "Upholstery Fabrics as a Design Element in Interior Space and Selection Criterias" Mugla Journal of Science and Technology, pp38-42, 12.
- 12- Serpil Koral Koc, Diren Mecit, Bekir Boyaci, Munire Ornek, Asli Hockenberger, (2015) "Effects of filament cross section on the performance of automotive upholstery fabrics" Journal of Industrial Textiles,.
- 13- Nancy Al Sawy (2020) "effectiveness of using curtain textile technology to enrich furnishings and curtains with innovative textile designs" International Design Journal, Volume 10, Issue 4 October.
- 14- Hafez Hawas 2017" Effect of some construction elements on the flammability of upholstery fabrics" International Design Journal, Volume 7, Issue 1.
- 15- M. Dorgham & M. Abdelfatah "The effect of certain geometrical construction elements on flame resistance property of velvet fabrics", International Design Journal, Volume 5, Issue 2, pp 361-365.

يتضح من الشكل البياني (٦) أن هناك فرق معنوي قبل وبعد التجهيز ضد التجعد لكلا من الخامات الأتية الكثان النقي نمرة ١٠ والكثان المخلوط ٢٥% : بولي استر ٧٥% والصوف ١٠٠% نمرة ٢/٢٤ والصوف ١٠٠% نمرة ٢/١٢ مما يدل أن لنوع الخامة والنمرة والمعالجة ضد التجعد للخامات المختلفة تأثير على زاوية الإنفراج ويتضح ذلك من الشكل البياني عند المقارنة ما بين العينات قبل وبعد المعالجة ضد التجعد لكل خامة من الخامات المستخدمة في البحث.

المراجع References

- 1- نشوى مصطفى ناجى (٢٠٢١) "إستلهم تصميمات نسيجية من العناصر الزخرفية لإتجاهى الأرت نوفو والعضوية تصلح للإستخدام فى مفروشات غرفة المعيشة" مجلة التصميم الدولية مجلد ١١ عدد ٣.
- 2- أسامة عز الدين حلاوة (٢٠١٧) " النسيج والتطريز في التصميم وتأثيرهما على الأداء الوظيفي لأقمشة المفروشات" مجلة التصميم الدولية- العدد الأول - يناير .
- 3- أسامة عز الدين حلاوة(٢٠١٢) "استخدام الخيوط المعدنية في تطوير انتاج اقمشة المفروشات للحصول علي منتج تنافسي" المؤتمر السنوي الرابع (العربي السابع الدولي الرابع- كلية التربية النوعية بالمنصورة، إبريل .
- 4- رأفت عزام وآخرون (٢٠٢٠) " تأثير التجهيز النهائى الوظيفى لأقمشة المفروشات (ضد التبقيع ، طرد الماء) على خاصية مقاومة الإحتكاك لها".مجلة التصميم الدولية مجلد (١٠) العدد الأول يناير.
- 5- شيماء محمد احمد شطارة (٢٠١٨) "الاستفادة من الإمكانيات التشكيلية للنسيج اليدوي لرفع القيمة الجمالية والوظيفية للمفروشات المنزلية" المؤتمر السنوي العربي الثالث عشر ، ابريل ، بالمنصورة ، مجلد(١).
- 6- قوة الشد والاستطالة طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ١٥٠٦ لسنة ٢٠٠٧.
- 7- نمرة الخيوط طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ٣٩١ لسنة ٢٠٠٧.
- 8- وزن المتر المربع طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠٠٧.