

## تأثير بعض البوليمرات على خواص الأداء الوظيفي للأقمشة السليولوزية المخلوطة

**أ.د رانيا محمد حمودة**  
أستاذ الملابس والنسيج بقسم  
الاقتصاد المنزلي كلية التربية  
النوعية جامعة طنطا

**أ.د/ إيريني سمير مسيحه**  
أستاذ الملابس والنسيج  
بقسم الاقتصاد المنزلي  
كلية التربية النوعية - جامعة طنطا  
**أ.م.د/ إيمان حامد ربيع**  
أستاذ الملابس والنسيج المساعد بقسم  
الاقتصاد المنزلي كلية التربية  
النوعية/ جامعة طنطا

**أ.د / عادل جمال الدين الهنداوي**  
أستاذ الملابس والنسيج المتفرغ  
بقسم الاقتصاد المنزلي  
كلية التربية النوعية - جامعة طنطا  
**أ/ عزة صبحي محمود هيبه**  
الباحثة

### ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلي دراسة أثر المعالجة ببعض أنواع من البوليمرات علي الخواص الوظيفية للأقمشة السليولوزية المخلوطة ، للوصول إلي أفضل المعايير القياسية لمعالجة الأقمشة السليولوزية المخلوطة وتحديد انسب (نوع مادة المعالجة، تركيز مواد المعالجة، نوع خامة خيط اللحمة) ولتحقيق هدف البحث تم استخدام خامات طبيعية حيث تم استخدام ثلاث خامات لخيط اللحمة (فسكوز ١٠٠%، فبران ١٠٠%، قطن ١٠٠%) نمرة (١/٣٠) وكانت كثافة خيط اللحمة ٦٨ حدة /البوصة أما خيوط السداء كانت ثابتة لجميع الأقمشة المنتجة تحت البحث وهي ١٠٠% قطن نمرة ٤٠/١ وتم تنفيذ الأقمشة المنتجة تحت البحث بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى علي نول رايبير دوبي عرضه ١٩٠ سم بتركيب نسجي (كريب بطريقة الزحف والدوران علي قاعدة مبرد ٣/٢) وتم تنفيذ الأقمشة المنتجة تحت البحث طبقاً للمواصفات والمتغيرات المحددة وتمت المعالجة بالبوليمرات (كاربوكسي ميثيل السليولوز CMC، عديد فينيل الكحول PVA) بتركيز (٢، ٤، ٦، ١٠ جم/لتر) لكل مادة على حده مع إضافة عامل مساعد ( حمض الستريك بتركيز ٠,٥ جم/لتر و Nan Silver بتركيز ١٠سم/لتر). بعد ذلك تم إجراء بعض الاختبارات المعملية على الأقمشة المنتجة وتم تحليل النتائج إحصائياً باستخدام تحليل التباين للحصول علي معاملات الارتباط ومعادلات خط الانحدار. وتوصل البحث الي ان: -

١. القماش المنتج من خامة خيط اللحمة فسكوز ١٠٠% بتركيب نسجي كريب ومادة المعالجة كاربوكسي ميثيل السليولوز CMC بتركيز ٤ جم/لتر هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة وذلك بمساحة مثالية ٥٣٢.٧٨ وبمعامل جودة ٨٨.٨٠%.
٢. بينما كان القماش المنتج من خامة خيط اللحمة قطن ١٠٠% بتركيب نسجي كريب ومادة المعالجة عديد فينيل الكحول PVA بتركيز ٤ جم/لتر هو الأقل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة وذلك بمساحة مثالية ٤١٠,٠٦ وبمعامل جودة ٦٨.٣٤%.

## Effect of certain polymers on the functional properties of blended cellulosic fabrics

### Abstract:

This research aims to study the impact of treatment with certain types of polymers on the functional properties of blended cellulosic fabrics, to reach the best standards for the treatment of blended cellulosic fabrics and to determine the most appropriate (type of processing material, concentration of processing materials, type of flesh strand ore) and to achieve the objective of the research the research materials where there were three raw materials for the weft ( cotton 100 % , viscose 100 % and fibron 100 % ). Nimra (30 / 1) and the density of the weft was 68 horsepower / inch. and the warp yarn were fixed to all fabrics produced under research, which is 100 % cotton and fabrics produced under research at (Misr spinning and weaving company) in el mahalla elkobra were implemented on the lap of " rabier dubey " width 190 cm. And three textile structure " crepe manner crawling and rotation on file cooler 2/3, the tissue is reversed ".The clothing fabrics produced under the research According to the specified specifications and variables the treatment was carried out with polymers (carboxy methyl cellulose,polyvinyl alcohol) at a concentration of (2,4,6g/l) for each substance separately , without adding a catalyst(citric acid at a concentration of 0,5g/l and nano silver at a concentration of 10cm/l) after the, some laboratory tests were performed on the produced fabrics, and the results were analyzed statistically using an analysis of variance to obtain the correlation coefficients and regression line equations;

1-the fabric produced from the raw material of the weft yarn, viscose100%, with the composition of crepe weave, and the treatment material carboxy methyl cellulose at a concentration of 4g/l is the best for all the measured properties with an ideal area of 532,78 and a quality factor of 88,80%.

2-whereas the cloth was produced from the raw material of the cotton 100% yarn with a crepe weave composition, and the treatment material was poly vinyl alcohol, at a concentration of 4g/l , which was the lowest in relation to all the measured properties with an ideal area of 410,06 and a quality factor of 68,35%.

## المقدمة ومشكلة البحث

تُعد البوليمرات من أهم نواتج الصناعات الكيميائية، حيث دخلت في تفاصيل الحياة اليومية للفرد وحلت محل العديد من المواد التقليدية، فمذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن تتسابق الدول في إنتاج العديد من أنواع البوليمرات الصناعية والمترابكات المحضرة منها ونظراً للحاجة لبوليمرات عالية الإنجاز لذلك تغيرت تركيز الدراسات الحديثة في مجال علم البوليمر من تطوير بوليمرات متجانسة جديدة إلى تطوير خلائط بوليمرية جديدة، حيث أصبح علم الخلائط البوليمرية أكثر أهمية في العقود الأخيرة لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية وان نجاح تقنية الخلائط البوليمرية كان له صدق واسع في العالم فالخليط البوليمري يعرف على أنه مزيج من اثنين أو أكثر من البوليمرات وتتم عملية تحضيره بواسطة مزج البوليمرات في الحالة السائلة أو في الحالة الصلبة أو في الطور المنصهر (سالم، ٢٠١٧) وتعتبر صناعة النسيج في مصر من الصناعات العريقة التي تعمل على دعم الاقتصاد لذا يجب الاستفادة مما أتاحتها المتغيرات العلمية والتكنولوجية سواء في المادة الخام أو الإنتاج أو الفكر الإنساني الذي يقف وراءها معاً لتطبيق استراتيجية التميز لمنتجات الصناعة من حيث تحسين خواصها الطبيعية والميكانيكية وابدازها في هيئة تناسب الأداء الوظيفي لها. (عبد المنعم، النجار، وآمين ، ٢٠١٨) ويركز البحث على عمليات تجهيز الأقمشة السليلوزية المخلوطة بالبوليمرات لتحسين الخواص الوظيفية من حيث مقاومة التجعد وقوة الشد والإستطالة وامتصاص الماء ووزن المتر المربع.

وبالتالي تتحدد مشكلة الدراسة في " تأثير المعالجة بالبوليمرات للإرتقاء بالخواص الوظيفية للأقمشة السليلوزية المخلوطة" ويتفرع منه بعض التساؤلات التالية: -

١- ما تأثير نوع خيط اللحمة المستخدم على الخواص الوظيفية للأقمشة السليلوزية

تحت الدراسة؟

٢- ما تأثير نوع مادة المعالجة المستخدمة على الخواص الوظيفية للأقمشة السليلوزية

تحت الدراسة؟

٣- ما تأثير تركيز مادة المعالجة المستخدم على الخواص الوظيفية للأقمشة السليلوزية

تحت الدراسة؟

## أهداف البحث:

١- انسب نوع خيط لحمة مستخدم يحقق أفضل الخواص الوظيفية للأقمشة السليلوزية.

٢- انسب نوع مادة معالجة مستخدمة تحقق أفضل الخواص الوظيفية للأقمشة السليلوزية

٣- انسب تركيز لمادة المعالجة المستخدمة يحقق أفضل الخواص الوظيفية للأقمشة السليلوزية.

#### أهمية البحث:

١- تحسين الخواص الوظيفية للأقمشة السليلوزية المخلوطة بتقنية الخلائط البوليمرية.

٢- إكساب الخامات النسيجية خواص وظيفية وجمالية مرغوبة باستخدام البوليمرات.

#### فروض البحث:

١. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (٠.٠٥) بين (مادة المعالجة (البوليمرات)،

والتركيز ونوع الخامة) في تحقيق خاصية قوة شد القماش في إتجاه اللحمية (كجم)

٢. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (٠.٠٥) بين (مادة المعالجة (البوليمرات)،

والتركيز، ونوع الخامة) في تحقيق خاصية نسبة الإستطالة في إتجاه اللحمية(%)

٣. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (٠.٠٥) بين (مادة المعالجة (البوليمرات)،

والتركيز، ونوع الخامة) في تحقيق خاصية زاوية الإنفراج في اتجاه اللحمية ( ) .

٤. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (٠.٠٥) بين (مادة المعالجة (البوليمرات)،

والتركيز، ونوع الخامة) في تحقيق خاصية وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>).

٥. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (٠.٠٥) بين (مادة المعالجة (البوليمرات)

والتركيز، ونوع الخامة) في تحقيق خاصية زمن الإمتصاص (ث).

#### حدود البحث:

- ثلاث خامات لخيط اللحمية (فسكوز، فيران، قطن).
- التركيب النسجي (كريب بطريقة الزحف والدوران على قاعدة مبرد ٣/٢).
- استخدام كاربوكسي ميثيل السليلوز CMC وعديد فينيل الكحول PVA كلاً منهما بثلاث تركيزات مختلفة هي (٢، ٤، ٦ جم/لتر).

أدوات البحث: (نول النسيج - أجهزة الاختبارات المعملية).

منهج البحث: يتبع هذا البحث المنهج التجريبي لتحقيق أهداف البحث.

## مصطلحات البحث:

**الخواص الوظيفية:** تُعرف على أنها القواعد الأساسية التي يعتمد عليه إختيار المنسوج المناسب للإستخدام النهائي المحدد للمنتج فالمنتج النسجي إن لم يكن ذو مظهر جمالى مناسب فلن يكون مقبولاً لدى المستهلك ولو توافر فيه باقى عناصر الجودة وتمثل عناصر الجودة فى (جودة العناية - جودة الراحة - جودة التحمل) لكي يكون المنتج متكاملأً يجب أن يكون ذو مظهر جمالى. (سليمان، رزق، ويوسف، ٢٠٠٩)

**الألياف السليلوزية:** تعتبر الألياف السليلوزية أكثر الألياف النسجية استهلاكاً وهي تتكون أساساً من مادة السليلوز، والسليولوز أحد البوليمرات الطبيعية واسعة الانتشار والذي تعتمد عليه معظم التفاعلات الكيميائية نظراً لتوافق السليلوز مع المركبات الأخرى. (إبراهيم، ٢٠١١)

**البوليمرات:** هى جزيئات كبيرة تتكون من ارتباط عدد كبير من الجزيئات الصغيرة تسمى الأحاديات تتصل بعضها ببعض بروابط تساهمية مشكلة سلاسل طويلة MONOMERS وتتكون من مقطعين يونانيين POLYMER مصطلح بوليمر POLY تعنى متعدد وMER تعنى وحدة أو جزء. (النويهي والذياب، ٢٠١٦)

## الدراسات السابقة:


دراسة (المهر، ٢٠١٠) هدفت إلى الوصول إلى أفضل تركيب نسجي وعدد حدفات واسلوب غزل يؤثر على الخواص الوظيفية للأقمشة المعالجة بالبلازما. وتناولت دراسة (الهنداوى، ٢٠١٨) تأثير ظروف التجهيز المختلفة للأقمشة السليلوزية المخلوطة على الخواص الأدائية للمنتج النهائي وذلك بغرض الوصول الى أفضل تجهيز للمنتج النهائي، وقامت دراسة (السيد، ٢٠١٨) بإنتاج أقمشة بمواصفات وتجهيزات مقاومة للبعوض باستخدام مواد آمنة بيئياً للحد من التلوث البيئى والتوصل إلى أفضل نوع خامة وتركيب نسجي يعطى أفضل خواص. أما دراسة (البهنسى، ٢٠٢٠) فهدف إلى إنتاج ومعالجة أقمشة سليلوزية ذات خواص متعددة وتحديد أنسب نوع خامة وتركيب نسجي وظروف معالجة. وتوصلت دراسة (النساج، ٢٠١١) إلى أفضل نسبة تشميع وسرعة مرور للهب للحصول على أفضل درجة للون. ونمرة خيط قطن أو مخلوط تعطى أفضل خواص طبيعية وميكانيكية للخیوط. وتناولت دراسة (السيد، ٢٠١٠) أنسب نوع خامة، تركيب نسجي، عدد حدفات فى القياس تحقق أفضل خواص وظيفية وجمالية لملايس الأطفال. وهدفت دراسة

(شطاره، ٢٠١٠) إلى تحديد أنسب التراكيب النسجية من حيث (نوع الخامه، نوع الغزل، أس البرم) في تحقيق خواص الراحة والخواص الوظيفية ويستفيد البحث الحالي من الدراسات السابقة في إمكانية إختيار أفضل التراكيب النسجية وعدد الحدفات التي تؤثر على الخواص الوظيفية للأقمشة السليلوزية. ومعرفة أفضل ظروف معالجة من حيث الزمن ودرجة الحرارة وتركيزالمواد، وكذلك المعالجات الأولية التي تجرى على الأقمشة السليلوزية، وأنسب تركيب نسجي وأنسب نوع خامه وكذلك ظروف التجهيز لمعالجة الأقمشة السليلوزية المخلوطة، وفي تحديد نمر خيوط القطن المخلوطة المناسبة لتحقيق الخواص الوظيفية للأقمشة السليلوزية، والتعرف على أنواع ومميزات التراكيب البنائية للأقمشة، ومعرفة تأثير نوع الخامه والتركيب النسجي ونوع الغزل.

#### الدراسة العملية والإختبارات المعملية:

قامت الباحثة بإجراء بعض التجارب العملية في إطار الهدف وفيما يلي توضيح للمواد والخامات اللازمة لها:

١. الأقمشة المنتجة تحت البحث: تم إنتاج الأقمشة المستخدمة بالبحث بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وذلك بالمتغيرات التالية:  
- نوع خيط اللحمة: تم استخدام ثلاث أنواع من خيط اللحمة (فسكوز ١٠٠%)، فبران ١٠٠%، قطن ١٠٠%) نمرة ١/٣٠ ترقيم إنجليزي ونوع خيط السداء قطن مسرح ١٠٠% نمرة ١/٣٠.



- وتم استخدام التركيب النسجي (كريب) وعدد الحدفات اللحمة (٦٨ حدفة /البوصة) وعرض القماش ١٧٥ سم

- وقد خضعت الأقمشة المنتجة تحت البحث للمعالجات الأولية "إزالة البوش - الغليان في قلوي - نصف تبييض"

#### شكل (١) التركيب النسجي

- ٢- البوليمرات: تم استخدام البوليمرات ذات المصدر الطبيعي والصناعي (كاربوكسى ميثيل السليلوز CMC، عديد فينيل الكحول PVA).

خطوات التجربة العملية للأقمشة المجهزة تحت الدراسة:

١- غمر العينات لمدة (١٥) ق في المحاليل المحضرة (Padding) بالتركيزات (٦،٤،٢) جم/لتر لكل مادة على حده مع إضافة حمض الستريك بتركيز ٠،٥ جم/لتر و Nano Silver بتركيز (٠١سم/لتر) لكل تركيز لمواد المعالجة حتى تشربت العينات المحلول وذلك لتوزيع المحلول بداخلها بانتظام.

٢- عصر العينات وذلك حتى يتم توزيع المحلول بانتظام داخل العينات.

٣- تجفيف العينات (Drying) عند درجة حرارة (٨٠) م لمدة (٣٠) ق.

٤- تجميخ العينات (Curing) عند درجة حرارة (١٤٠) م لمدة (٣) ق.

٥- غسل العينات المجهزة بالماء الجارى لإزالة المواد غير المتفاعلة من على سطح القماش.

٦- بعد تجفيف العينات تم تقسيم كل عينة إلى عدة أجزاء لإجراء الإختبارات الطبيعية.

ثم إجراء مجموعة من الاختبارات المعملية اللازمة لتحديد مستوى جودة الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة قبل وبعد المعالجة وذلك بمعامل الفحص والجودة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وذلك تحت الظروف القياسية المناسبة حيث كانت نسبة الرطوبة النسبية (٦٥+٢%) ودرجة الحرارة (٢٠+٢م) وقد تضمنت هذه الاختبارات ما يلي:

١- إختبار قوة الشد القاطع في إتجاه اللحمة (كجم): تم قياس قوة الشد للعينات بجهاز Hans Pear ag ch – Zurich – Dynamometer f-1 الذي يعمل بطريقة المعدل الثابت للسرعة وذلك طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 235 / 1962.

٢- إختبار النسبة المئوية للإستطالة في اتجاه اللحمة (%): تم إجراء هذا الإختبار على نفس جهاز قوة الشد السابق وبفس الطريقة طبقاً لنفس المواصفة القياسية السابقة.

٣- إختبار وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>): تم إجراء هذا الإختبار باستخدام ميزان حساس لقياس (٠،٠٠١ جم) ماركة Precisa 205A وذلك طبقاً للمواصفة الأمريكية.

٤- إختبار زاوية الإنفراج (مقاومة التجعد) (°): تم تحديد زاوية الإنفراج طبقاً للمواصفة القياسية A.A.T.C.C:STANDARDS,D,661,1995

٥- إختبار زمن الامتصاص(ث): تم قياس معدل امتصاص الماء فى الأقمشة حسب

المواصفة القياسية المصرية رقم (0608) لسنة 2002 باستخدام ساعة الإيقاف. النتائج والمناقشة: تم عمل تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير إختلاف عوامل الدراسة وهي (مادة المعالجة، التركيز، نوع خامة خيط اللحمية) علي (قوة شد القماش في إتجاه اللحمية (كجم)، نسبة الإستطالة في إتجاه اللحمية (%))، زاوية الإنفراج في اتجاه اللحمية(°)، وزن المتر المربع (جم/م<sup>2</sup>) ، زمن الإمتصاص (ث)، درجة البياض(°)).

جدول (١) نتائج متوسطات القراءات لاختبارات الأقمشة المعالجة تحت البحث

رقم العينة	المعالجة مادة	التركيز	خامة اللحمية	القماش قوة شد	الإستطالة نسبة	الانفراج زاوية	المربع الوزن المتر	الامتصاص زمن
١	كاربوكسى	٢ جم/لتر	فسكوز	34	25	97	166	3
٢			فبران	31	28	100	161	4
٣			قطن	43	17	105	153	3
٤	مبيثل السيلوز	٤ جم/لتر	فسكوز	38	38	99	167	3
٥			فبران	29	26	103	162	2
٦			قطن	41	15	102	155	5
٧	(CMC)	٦ جم/لتر	فسكوز	38	27	100	169	4
٨			فبران	28	24	97	163	3
٩			قطن	47	17	100	156	6
١٠	( )	٤ جم/لتر	فسكوز	38	30	95	167	3
١١			فبران	28	26	101	162	2
١٢			قطن	32	13	104	153	4
١٣	عديد فينيل الكحول (PVA)	٤ جم/لتر	فسكوز	37	29	96	171	4
١٤			فبران	28	25	100	163	2
١٥			قطن	31	13	102	154	5
١٦		٦ جم/لتر	فسكوز	39	30	101	170	5
١٧			فبران	29	25	98	163	3
١٨			قطن	31	12	100	155	6



أولاً: تأثير عوامل الدراسة على قوة شد القماش في إتجاه اللحمية (كجم):  
جدول (٢): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل  
الدراسة على قوة شد القماش في إتجاه اللحمية (كجم)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
مادة المعالجة	73.500	1	73.500	3.753	.049
التركيز	23.593	2	11.796	.602	.552
نوع خيط اللحمية	290.815	2	145.407	7.425	.002
تباين الخطأ	900.815	46	19.583		
التباين الكلي	1524.537	53			

تشير قيمة معامل التحديد ( $R^2$ ) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو قوة شد القماش في إتجاه اللحمية (كجم) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه ( $R^2$ ) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة ( $R^2$ ) = 0.408 هذا يدل على أن مادة المعالجة، التركيز، نوع خامة خيط اللحمية تفسر 41% من التباينات الكلية في قوة شد القماش في إتجاه اللحمية (كجم) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكتملة 59% ترجع الى عوامل عشوائية. ويتضح من نتائج جدول (٢) إلى ما يلي:

١- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين مادة المعالجة في تأثيرها على قوة شد القماش في إتجاه اللحمية (كجم). ٢- لا يوجد فرق دال إحصائياً بين التركيز في تأثيره على قوة شد القماش. ٣- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين نوع خامة خيط اللحمية في تأثيرها على قوة شد القماش. وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد:

$$Y = 28.148 - 2.333 X_1 + 0.583 X_2 + 1.611 X_3 + 2.528 X_4$$

$$R^2 = 0.408, R = 0.638$$

جدول (٣): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على قوة شد القماش في إتجاه اللحمة (كجم)

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
مادة المعالجة	كربوكسى ميثيل السليلوز	35.26	5.69	1
	عديد فينيل الكحول	32.93	4.84	2
التركيز	٢جم/لتر	33.83	4.95	2
	٤جم/لتر	33.44	5.31	3
	٦جم/لتر	35.00	5.97	1
نوع خامة خيط اللحمة	فسكوز	33.83	3.45	2
	فبران	31.39	4.95	3
	قطن	37.06	6.01	1

من الجدول (٣) نستخلص ما يلي: ١- يمكن ترتيب مادة المعالجة في تأثيرها على قوة شد القماش في إتجاه اللحمة (كجم) كالتالي: كربوكسى ميثيل السليلوز، عديد فينيل الكحول. ٢- يمكن ترتيب التركيز في تأثيره على قوة شد القماش في إتجاه اللحمة (كجم) كالتالي: ٦جم/لتر، ٢جم/لتر، ٤جم/لتر. ٣- يمكن ترتيب نوع خامة خيط اللحمة في تأثيرها على قوة شد القماش في إتجاه اللحمة (كجم) كالتالي: قطن، فسكوز، فبران. يتبين مما سبق أن المعالجة لها تأثير على خاصية قوة شد القماش في إتجاه اللحمة فقد زادت بعد معالجة الأقمشة وأن خامة خيط اللحمة قطن هي الأعلى في قوة الشد ربما يرجع لطول شعيراتها وانتظامها لأنها ألياف مستمرة وهذا يتفق مع دراسة (سامي، ٢٠٢٠، ١١٢).

جدول (٤) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة خيط اللحمة على قوة شد القماش في إتجاه اللحمة (كجم)

نوع خامة خيط اللحمة	فسكوز (٢)	فبران (٣)	قطن (١)
	م = 33.83	م = 31.39	م = 37.06
فسكوز (٢)		2.4444	3.2222*
م = 33.83			
فبران (٣)			5.6667*
م = 31.39			
قطن (١)			
م = 37.06			

\*دالة عند مستوي ٠.٠١. نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٤) أنه يوجد فروقاً دالة بين نوع خامة خيط اللحمة في تأثيرها على قوة شد القماش في إتجاه اللحمة (كجم) ويمكن للباحثة ترتيب نوع خامة خيط اللحمة في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: قطن، فسكوز، فبران.

ثانياً- تأثير عوامل الدراسة على نسبة الإستطالة في إتجاه اللحمة %:

جدول (٥): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل

الدراسة على نسبة الإستطالة في إتجاه اللحمة (%)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
مادة المعالجة	.019	1	.019	.002	.965
التركيز	1.370	2	.685	.071	.931
نوع خامة خيط اللحمة	1563.593	2	781.796	81.370	.000
تباين الخطأ	441.963	46	9.608		
التباين الكلي	2105.204	53			

تشير قيمة معامل التحديد ( $R^2$ ) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إحدار المتغير التابع وهو نسبة الإستطالة في إتجاه اللحمه (%) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه ( $R^2$ ) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة ( $R^2$ ) = 0.790 يدل على أن مادة المعالجة، التركيز، نوع خامه خيط اللحمه، تفسر 79% من التباينات الكلية في نسبة الإستطالة في إتجاه اللحمه (%) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكمله 21% ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (٥) إلى ما يلي: ١- لا يوجد فرق دال إحصائياً بين مادة المعالجة في تأثيرها على نسبة الإستطالة. ٢- لا يوجد فرق دال إحصائياً بين التركيز في تأثيرها على نسبة الإستطالة. ٣- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين نوع خامه خيط اللحمه في تأثيرها على نسبة الإستطالة في إتجاه اللحمه (%).

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد على النحو التالي:

$$Y = 32.870 + 0.037X_1 + 0.194 X_2 - 5.917 X_3 + 0.028 X_4$$

$$R^2 = 0.790, R = 0.888$$

جدول (٦): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على نسبة الإستطالة في إتجاه اللحمه (%)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
2	6.13	21.41	كاربوكسى ميثيل السليلوز	مادة المعالجة
1	6.59	21.44	عديد فينيل الكحول	
3	6.09	21.22	٢ جم/لتر	
2	7.10	21.44	٤ جم/لتر	التركيز
1	6.02	21.61	٦ جم/لتر	
1	4.79	25.67	فسكوز	نوع خامه خيط اللحمه
2	2.53	24.78	فبران	
3	1.58	13.83	قطن	

من الجدول (٦) نستخلص ما يلي:

١- يمكن ترتيب مادة المعالجة في تأثيرها على الإستطالة في اتجاه اللحمية (%) كالتالي: عديد فينيل الكحول، كاربوكسي ميثيل السليلوز.

٢- يمكن ترتيب التركيز في تأثيره على الإستطالة في اتجاه اللحمية (%) كالتالي: ٦جم/لتر، ٤جم/لتر، ٢جم

٣- يمكن ترتيب نوع خامة خيط اللحمية في تأثيرها على نسبة الإستطالة في اتجاه اللحمية (%) كالتالي: فسكوز، فبران، قطن. يتبين مما سبق أن المعالجة لها تأثير على خاصية الإستطالة فقد زادت بعد معالجة الأقمشة وأن خامة خيط اللحمية فسكوز هي الأفضل هذا السلوك ربما يكون بسبب إنزلاق الشعيرات من بعضها البعض أسهل في خامة الفسكوز وهذا يتفق مع رسالة (العابدين، ٢٠١٠) مع التركيب النسجي كريب وهذا يتفق مع رسالة (سامي، ٢٠٢٠).

جدول (٧) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة خيط اللحمية علي نسبة الإستطالة في اتجاه اللحمية (%)

نوع خامة خيط اللحمية	فسكوز (١)	فبران (٢)	قطن (٣)
فسكوز (١)	م = 25.67	م = 24.78	م = 13.83
فبران (٢)		.8889	11.8333*
قطن (٣)			10.9444*
م = 13.83			

\*دالة عند مستوي ٠.٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (٧) أنه يوجد فروقاً دالة بين نوع خامة خيط اللحمية في تأثيرها على نسبة الإستطالة في اتجاه اللحمية (%) ويمكن للباحثة ترتيب نوع خامة خيط اللحمية في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD: فسكوز، فبران، قطن.

ثالثاً- تأثير عوامل الدراسة على زاوية الإنفراج في اتجاه اللحمة (٨):

جدول (٨): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة على زاوية الإنفراج في اتجاه اللحمة (٨)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
مادة المعالجة	4.167	1	4.167	.322	.573
التركيز	18.815	2	9.407	.726	.489
نوع خامة خيط اللحمة	43.370	2	21.685	1.675	.199
تباين الخطأ	595.704	46	12.950		
التباين الكلي	662.537	53			

تشير قيمة معامل التحديد (R2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو زاوية الإنفراج في اتجاه اللحمة على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه (R2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R2)=0.101 يدل على أن مادة المعالجة، التركيز، نوع خامة خيط اللحمة، تفسر ١٠% من التباينات الكلية في زاوية الإنفراج في اتجاه اللحمة تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكتملة ٩٠% ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (٨) إلى ما يلي: ١- لا يوجد فرق دال إحصائياً بين مادة المعالجة في تأثيرها على زاوية الإنفراج. ٢- لا يوجد فرق دال إحصائياً بين التركيز في تأثيره على زاوية الإنفراج. ٣- لا يوجد فرق دال إحصائياً بين نوع خامة خيط اللحمة في تأثيرها على زاوية الإنفراج. وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد على النحو التالي:

$$Y = 100.185 - 0.556 X_1 - 0.722 X_2 - 1.083 X_3 - 0.083 X_4$$

$$R^2 = 0.101, R = 0.317$$

جدول (٩): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على زاوية الإنفراج في اتجاه اللحمة (١)

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
مادة المعالجة	كربوكسى ميثيل السليلوز	100.19	3.01	1
	عديد فينيل الكحول	99.63	4.03	2
التركيز	٢جم/لتر	100.61	3.84	1
	٤جم/لتر	99.94	3.83	2
	٦جم/لتر	99.17	2.92	3
نوع خامة خيط اللحمة	فسكوز	100.11	3.29	2
	فبران	100.89	3.12	1
	قطن	99.94	3.19	3

من الجدول (٩) نستخلص ما يلي: ١- يمكن ترتيب مادة المعالجة في تأثيرها على زاوية الإنفراج في اتجاه اللحمة (١) كالتالي: كربوكسى ميثيل السليلوز، عديد فينيل الكحول ٢- يمكن ترتيب التركيز في تأثيره على زاوية الإنفراج في اتجاه اللحمة (١) ٢جم/لي: ٢جم/لتر، ٤ ٤جم/لتر، ٦جم/لتر. يمكن ترتيب نوع خامة خيط اللحمة في اللحمة وتأثيرها على زاوية الإنفراج (١) كالتالي: فبران، فسكوز، قطن. يتبين مما سبق أن المعالجة لها تأثير على خاصية زاوية الإنفراج فقد زادت زاوية الإنفراج بعد معالجة الأقمشة وهذا السلوك ربما كون بسبب إنزلاق بسبب انزلاق الشعيرات من بعضها البعض أسهل في حالة خامة الفبران مع التركيب.

رابعاً- تأثير عوامل الدراسة على وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>):

جدول (١٠): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير

عوامل الدراسة على وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف" المعنوية	مستوي
مادة المعالجة	4.741	1	4.741	2.473	.123
التركيز	44.593	2	22.296	11.630	.000
نوع خامة خيط اللحمية	1234.259	2	617.130	321.913	.000
تباين الخطأ	88.185	46	1.917		
التباين الكلي	1667.481	53			

تشير قيمة معامل التحديد (R<sup>2</sup>) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه (R<sup>2</sup>) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R<sup>2</sup>)=0.947 يدل على أن مادة المعالجة، التركيز، نوع خامة خيط اللحمية، تفسر 94% من التباينات الكلية في وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكتملة 6% ترجع الى عوامل عشوائية. ويتضح من نتائج جدول (١٠) إلى ما يلي: ١- لا يوجد فرق دال إحصائياً بين مادة المعالجة في تأثيرها علي وزن المتر المربع. ٢- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (٠.٠٠١) بين التركيز في تأثيره على وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>). ٣- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (٠.٠٠١) بين نوع خامة خيط اللحمية في تأثيرها على وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>).

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد على النحو التالي:

$$Y = 168.315 - 0.593X_1 + 1.111X_2 - 5.694X_3 - 0.778X_4$$

$$R^2 = 0.947, R = 0.973$$

وهو يمثل ارتباط طردي قوى بين وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>) وعوامل الدراسة المختلفة.



جدول (١١): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
2	5.48	158.19	كاربوكسى ميثيل السليلوز	مادة
1	5.82	158.78	عديد فينيل الكحول	المعالجة
3	5.38	157.33	٢جم/لتر	التركيز
2	5.79	158.56	٤جم/لتر	
1	5.74	159.56	٦جم/لتر	
1	3.90	163.39	فسكوز	نوع خامة
2	2.55	160.06	فبران	خيطة اللحمة
3	1.94	152.00	قطن	

من الجدول (١١) نستخلص ما يلي: ١- يمكن ترتيب مادة المعالجة في تأثيرها على وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>) كالتالي: عديد فينيل الكحول، كاربوكسى ميثيل السليلوز. ٢- يمكن ترتيب التركيز في تأثيره على وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>) كالتالي: ٦جم/لتر، ٤جم/لتر، ٢جم/لتر. ٣- يمكن ترتيب نوع خامة خيط اللحمة في تأثيرها على وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>) كالتالي: فسكوز، فبران، قطن. يتبين مما سبق أن المعالجة لها تأثير على خاصية وزن المتر المربع فقد زادت بعد معالجة الأقمشة وأن خامة خيط اللحمة فسكوز هي الأفضل ويرجع ذلك إلى وجود فراغات كثيرة بين شعيرات خامة الفسكوز وأيضا طبيعة التركيب النسجي وزيادة المسافات البينية بين تلك الشعيرات وهذا يتفق مع دراسة (سامي، ٢٠٢٠).

جدول (١٢) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيز علي وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>)

التركيز	٢ جم/لتر (٣) م =	٤ جم/لتر (٢) م =	٦ جم/لتر (١) م =
	157.33	158.56	159.56
٢ جم/لتر (٣) م =	157.33	1.2222*	2.2222*
٤ جم/لتر (٢) م =	158.56		1.0000*
٦ جم/لتر (١) م =	159.56		

\*دالة عند مستوي ٠.٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٢) أنه يوجد فروقاً دالة بين التركيز في تأثيره على وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>) ويمكن للباحثة ترتيب التركيز في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: ٦ جم/لتر، ٤ جم/لتر، ٢ جم/لتر.

جدول (١٣) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة خيط اللحمة على وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>)

نوع خامة خيط اللحمة	فسكوز (١) م =	فبران (٢) م =	قطن (٣) م =
	163.39	160.06	152.00
فسكوز (١) م =	163.39	3.3333*	11.3889*
فبران (٢) م =	160.06		8.0556*
قطن (٣) م =	152.00		

\*دالة عند مستوي ٠.٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٣) أنه يوجد فروقاً دالة بين نوع خامة خيط اللحمة في تأثيرها على وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>) ويمكن للباحثة ترتيب نوع خامة خيط اللحمة في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: فسكوز، فبران، قطن.

خامساً- تأثير عوامل الدراسة على زمن الامتصاص (ث):

جدول (١٤): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل

الدراسة على زمن الامتصاص (ث)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
مادة المعالجة	4.741	1	4.741	2.182	.146
التركيز	83.815	2	41.907	19.285	.000
نوع خامة خيط اللحمية	139.593	2	69.796	32.118	.000
تباين الخطأ	99.963	46	2.173		
التباين الكلي	364.815	53			

تشير قيمة معامل التحديد (R<sup>2</sup>) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو زمن الامتصاص (ث) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه (R<sup>2</sup>) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R<sup>2</sup>)=0.726 يدل على أن مادة المعالجة، التركيز، نوع خامة خيط اللحمية، تفسر 73% من التباينات الكلية في زمن الامتصاص (ث) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكتملة 27% ترجع إلى عوامل عشوائية. ويتضح من نتائج جدول (١٤) إلى :

١- لا يوجد فرق دال إحصائياً بين مادة المعالجة في تأثيرها على زمن الامتصاص ٢- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (٠.٠١) بين التركيز في تأثيره على زمن الامتصاص (ث) ٣- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (٠.٠١) بين نوع خامة خيط اللحمية في تأثيرها على زمن الامتصاص (ث). وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد:

$$Y = 2.093 + 0.593X_1 + 1.472X_2 + 1.806X_3 - 0.250 X_4$$

$$R^2 = 0.726 , R = 0.852$$

وهو يمثل ارتباط طردي قوى بين زمن الامتصاص (ث) وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (١٥) يبين المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي الامتصاص

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
مادة	كربوكسى ميثيل السليلوز	4.56	2.53	١
المعالجة	عديد فينيل الكحول	5.15	2.73	2
	٢جم/لتر	3.61	1.65	1
التركيز	٤جم/لتر	4.39	2.35	2
	٦جم/لتر	6.56	2.87	3
نوع خامة	فسكوز	3.50	1.50	1
خيطة	فبران	3.94	1.89	2
اللحمة	قطن	7.11	2.72	3

\*خاصية سالبة من الجدول (١٥) نستخلص ما يلي:١- يمكن ترتيب مادة المعالجة في تأثيرها علي زمن الامتصاص (ث) كالتالي: كربوكسى ميثيل السليلوز، عديد فينيل الكحول ٢- يمكن ترتيب التركيز في تأثيره علي زمن الامتصاص (ث) كالتالي: ٢جم/لتر، ٤جم/لتر، ٦جم/لتر.٣- يمكن ترتيب نوع خامة خيط اللحمة في تأثيرها علي زمن الامتصاص (ث) كالتالي: فسكوز، فبران، قطن. يتبين مما سبق أن المعالجة لها تأثير علي خاصية زمن الامتصاص فقد قلت بعد معالجة الأقمشة وأن خامة خيط اللحمة فسكوز هي الأفضل ويمكن تفسير هذا السلوك لوجود زيادة في نسبة الجزء غير منتظم في حالة خامة الفسكوز وزيادة المسافات البينية بين تلك الشعيرات مع التركيب النسجي كريب وهذا ما يتفق مع دراسة (سامي، ٢٠٢٠).

جدول (١٦) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيز على زمن الامتصاص (ث)

التركيز	٢جم/لتر (١)	٤جم/لتر (٢)	٦جم/لتر (٣)
	م = 3.61	م = 4.39	م = 6.56
٢جم/لتر (١)		.7778	2.9444*
٤جم/لتر (٢)			2.1667*
٦جم/لتر (٣)			

\*دالة عند مستوي ٠.٠١

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٦) أنه يوجد فروقاً دالة بين التركيز في تأثيره على زمن الامتصاص (ث) ويمكن للباحثة ترتيب التركيز في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: ٢جم/لتر، ٤جم/لتر، ٦جم/لتر.

جدول (١٧) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة خيط اللحمية على زمن الامتصاص (ث)

نوع خامة خيط اللحمية	فسكوز (١)	فبران (٢)	قطن (٣)
	م = 3.50	م = 3.94	م = 7.11
فسكوز (١)		.4444	3.6111*
فبران (٢)			3.1667*
قطن (٣)			

\*دالة عند مستوي ٠.٠١ نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (١٧) أنه يوجد فروقاً دالة بين نوع خامة خيط اللحمة في تأثيره علي زمن الامتصاص (ث) ويمكن للباحثة ترتيب نوع خامة خيط في ضوء المتوسطات كالتالي: فسكوز، فبران، قطن.

سادساً: تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث:

تم عمل تقييم لجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث لملائمتها للغرض الوظيفي لإختيار أنسب عوامل الدراسة (مادة المعالجة، التركيز، نوع خامة خيط اللحمة) وذلك باستخدام أشكال الرادار متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث


جدول (٢٢) معامل الجودة الكلية لاختبارات الأقمشة تحت البحث

معامل الجودة	المساحة المثالية	زمن الامتصاص	وزن المتر المربع	زاوية الانفرج في اتجاه اللحمة	نسبة الاستطالة في اتجاه اللحمة	قوة شد القماش في اتجاه اللحمة	نوع خامة خيط اللحمة	التركيز	مادة المعالجة	رقم العينة
81.75	490.48	66.67	97.08	91.51	65.79	72.34	فسكوز	٢ جم/لتر	كاربوكسي ميثيل السيلولوز (CMC)	١
79.69	478.13	50.00	94.15	94.34	73.68	65.96	فبران			٢
79.73	478.38	66.67	89.47	99.06	44.74	91.49	قطن			٣
88.80	532.78	66.67	97.66	93.40	100.00	80.85	فسكوز	٤ جم/لتر		٤
86.52	519.13	100.00	94.74	97.17	68.42	61.70	فبران			٥
74.39	446.33	40.00	90.64	96.23	39.47	87.23	قطن			٦
80.82	484.93	50.00	98.83	94.34	71.05	80.85	فسكوز	٦ جم/لتر		٧
78.65	471.88	66.67	95.32	91.51	63.16	59.57	فبران			٨
75.10	450.59	33.33	91.23	94.34	44.74	100.00	قطن			٩
85.62	513.75	66.67	97.66	89.62	78.95	80.85	فسكوز	٢ جم/لتر	عديد فينيل الكحول PVA	١٠
86.34	518.02	100.00	94.74	95.28	68.42	59.57	فبران			١١
72.35	434.09	50.00	89.47	98.11	34.21	68.09	قطن			١٢
81.15	486.91	50.00	100.00	90.57	76.32	78.72	فسكوز	٤ جم/لتر		١٣
84.87	509.23	100.00	95.32	94.34	65.79	59.57	فبران			١٤
69.63	417.76	40.00	90.06	96.23	34.21	65.96	قطن			١٥
82.05	492.28	40.00	99.42	95.28	78.95	82.98	فسكوز	٦ جم/لتر		١٦
79.11	474.69	66.67	95.32	92.45	65.79	61.70	فبران			١٧
68.34	410.06	33.33	90.64	94.34	31.58	65.96	قطن			١٨

جدول (٢٣) ترتيب عينات الأقمشة المنتجة تحت الدراسة من الأفضل إلى الأقل :


الترتيب	معامل الجودة	المساحة المثالية	خامة خيط اللحمة	التركيز	مادة المعالجة	رقم العينة
١	88.80	532.78	فسكوز	٤	CMC	٤
٢	86.52	519.13	فبران	٤	CMC	٥
٣	86.34	518.02	فبران	٢	PVA	١١
٤	85.62	513.75	فسكوز	٢	PVA	١٠
٥	84.87	509.23	فبران	٤	PVA	١٤
٦	82.05	492.28	فسكوز	٦	PVA	١٦
٧	81.75	490.48	فسكوز	٢	CMC	١
٨	81.15	486.91	فسكوز	٤	PVA	١٣
٩	80.82	484.93	فسكوز	٦	CMC	٧
١٠	79.73	478.38	قطن	٢	CMC	٣
١١	79.69	478.13	فبران	٢	CMC	٢
١٢	79.11	474.69	فبران	٦	PVA	١٧
١٣	78.65	471.88	فبران	٦	CMC	٨
١٤	75.10	450.59	قطن	٦	CMC	٩
١٥	74.39	446.33	قطن	٤	CMC	٦
١٦	72.35	434.09	قطن	٢	PVA	١٢
١٧	69.63	417.76	قطن	٤	PVA	١٥
١٨	68.34	410.06	قطن	٦	PVA	١٨

حيث أن cmc تعنى كربوكسى ميثيل السليلوز و pva تعنى عديد فينيل الكحول.



شكل (٣) معامل الجودة الكلية

لأقل العينات (رقم : ١٨)



شكل (٢) معامل الجودة الكلية

لأفضل العينات (رقم : ٤)

من الجدول (٢٣) والأشكال الرادارية رقم (٢)، (٣) نستخلص ما يلي :

القماش المنتج من خامة خيط اللحمة فسكوز ١٠٠% ومادة المعالجة كاربوكسى ميثيل السليلوز CMC بتركيز ٤جم/لتر هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة وذلك بمعامل

جودة ٨٨.٨٠%. والقماش المنتج من خامة خيط اللحمة قطن ١٠٠% ومادة المعالجة عديد فينيل الكحول PVA بتركيز ٤جم/لتر هو الأقل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة وذلك بمعامل جودة ٦٨.٣٤%.

#### استخلاص النتائج:

من تحليل النتائج للمتغيرات المختلفة تحت التجربة أمكننا التوصل إلى النتائج الآتية:

أولاً: تأثير متغيرات الدراسة المتعددة على خاصية قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم):

- أفضل مادة معالجة من حيث قوة شد القماش هي كاربوكسى ميثيل السليلوز ثم عديد فينيل الكحول. أفضل تركيز من حيث قوة شد القماش في اتجاه اللحمة هو ٦جم/لتر ثم ٢جم/لتر ثم ٤جم/لتر. أفضل نوع خامة خيط اللحمة من حيث قوة شد القماش في اتجاه اللحمة هو قطن ثم فسكوز ثم فبران.

ثانياً: تأثير متغيرات الدراسة المتعددة على خاصية نسبة الإستطالة في اتجاه اللحمة:

أفضل مادة معالجة من حيث نسبة الإستطالة هي عديد فينيل الكحول ثم كاربوكسى ميثيل السليلوز. أفضل تركيز من حيث نسبة الإستطالة في اتجاه اللحمة هو ٦جم/لتر ثم ٤جم/لتر ثم ٢جم/لتر. أفضل نوع خامة خيط اللحمة من حيث نسبة الإستطالة في اتجاه اللحمة هو فسكوز ثم فبران ثم قطن.

ثالثاً: تأثير متغيرات الدراسة المتعددة على خاصية زاوية الإنفراج في اتجاه اللحمة:

أفضل مادة معالجة من حيث زاوية الإنفراج هي كاربوكسى ميثيل السليلوز ثم عديد فينيل الكحول. أفضل تركيز من حيث زاوية الإنفراج في اتجاه اللحمة هو ٢جم/لتر ثم ٤جم/لتر ثم ٦جم/لتر. أفضل نوع خامة خيط اللحمة من حيث زاوية الإنفراج في اتجاه اللحمة هو فبران ثم فسكوز ثم قطن.

رابعاً: تأثير متغيرات الدراسة المتعددة على خاصية وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>):

أفضل مادة معالجة من حيث وزن المتر المربع عديد فينيل الكحول ثم كاربوكسى ميثيل السليلوز. أفضل تركيز من حيث وزن المتر المربع هو ٦جم/لتر ثم ٤جم/لتر ثم ٢جم/لتر. أفضل نوع خامة خيط اللحمة من حيث وزن المتر المربع هو فسكوز ثم فبران ثم قطن.



خامساً: تأثير متغيرات الدراسة المتعددة على خاصية زمن الامتصاص(ث):

أفضل مادة معالجة من حيث زمن الامتصاص هي كاربوكسى ميثيل السليلوز ثم عديد فينيل الكحول. أفضل تركيز من حيث زمن الامتصاص هو ٢جم/لتر ثم ٤جم/لتر ثم ٦جم /لتر. أفضل نوع خامة خيط اللحمة من حيث زمن الامتصاص هو فسكوز ثم فبران ثم قطن.

سادساً: تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث:

القماش المنتج من خامة خيط اللحمة فسكوز ١٠٠% بتركيب نسجي كريب ومادة المعالجة كاربوكسى ميثيل السليلوز CMC بتركيز ٤جم/لتر هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة وذلك بمساحة مثالية ٥٣٢.٧٨ وبمعامل جودة ٨٨.٨٠%. بينما كان القماش المنتج من خامة خيط اللحمة قطن ١٠٠% بتركيب نسجي كريب ومادة المعالجة عديد فينيل الكحول PVA بتركيز ٤جم/لتر هو الأقل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة وذلك بمساحة مثالية ٤١٠,٠٦ وبمعامل جودة ٦٨.٣٤%.

توصيات البحث: التوسع في عمل الدراسات المهمة بتطبيق التكنولوجيا النظيفة والأمنة بيئياً وخاصة البوليمرات والتوسع في عمل الدراسات الخاصة بالتجهيز والمعالجة بالبوليمرات للأقمشة السليلوزية للارتقاء بالخواص الوظيفية وإكسابها خواص جديدة لتحقيق المنافسة في الاسواق.

قائمة المراجع:

١. النساج، أحمد رفعت معوض رزق. (٢٠١١م). تأثير إختلاف بعض تقنيات التجهيزات الأولية والصبغة لخيوط الحياكة القطنية والمخلوطة على خواصها الوظيفية. رسالة ماجستير - غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة طنطا.
٢. السيد، داليا فاروق سليمان. (٢٠١٠م). تأثير إستخدام بعض التراكيب البنائية والصبغات الآمنة بيئياً على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس الأطفال رسالة دكتوراه - غير منشورة، كلية الإقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية.
٣. إبراهيم، رحاب جمعه. (٢٠١١م). تأثير معالجة الأقمشة السليلوزية باستخدام أشعة الميكروويف على الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الجاهزة وتحسين قابليتها للصبغة" رسالة دكتوراه - غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة طنطا.
٤. نجم، سناء سالم. (٢٠١٧). دراسة بعض الخصائص البيولوجية والكهربائية لخلائط بوليمرية من بوليمرات صناعية، مجلة جامعة بابل، العلوم التطبيقية، مجلد (٢٥)، العدد (١).
- ٥- شطارة، شيماء محمد أحمد. (٢٠١٠م). تأثير بعض التراكيب البنائية النسجية على نفاذية الهواء الديناميكية وتأثيرها على الخواص الوظيفية وخواص الراحة لأقمشة الملابس، رسالة دكتوراه - غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة كفر الشيخ.
- ٦- الهنداوى، عادل جمال الدين. (مارس، ٢٠١٨م). تأثير ظروف التجهيز للأقمشة السليلوزية المخلوطة على الخواص الأدائية للمنتج النهائى"المؤتمر العلمى الدولى الخامس، جامعة طنطا، المجلد (٢).
٧. سليمان، كفاية؛ عبد اللطيف، سوسن؛ محمد، أشرف يوسف. (٢٠٠٩م). تكنولوجيا الحشو فى صناعة الملابس تصميم وإنتاج القميص الرجالي، عالم الكتب، الطبعة الأولى.
٨. الغنام، لمياء سامي. (٢٠٢٠). تحقيق أنسب خواص الراحة الملبسية لأقمشة ملابس الأطفال المطبوعة بصبغات صديقة للبيئة، رسالة دكتوراه-غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة طنطا.

٩. البهنسى، لمياء عرفة. (٢٠٢٠م). تأثير معالجة الأقمشة السليلوزية باستخدام مستخلص الباذنجان للحصول على خواص وظيفية متعددة، رسالة دكتوراه - غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة طنطا.
١٠. النويهي، محمد؛ الذياب، سالم. (٢٠١٦م). كيمياء البوليمرات العضوية ٣٤٢ كيم، قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة الملك سعود.
١١. رمضان، محمد عبد المنعم؛ النجار، أسهمان؛ امين، سكينه. (٢٠١٨ م). إمكانية تحسين خواص الملابس الوقائية للعاملين في تحضير العلاج الكيماوي لمرضى السرطان، المؤتمر العلمى الدولى الخامس، جامعة طنطا، المجلد (٢).
١٢. خلف الله، مها طلعت السيد. (٢٠١٨م). تحقيق أفضل الخواص الوظيفية للأقمشة المعالجة للحماية من البعوض والمنتجة ببعض التراكيب البنائية المختلفة، رسالة دكتوراه - غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة طنطا.
١٣. المهر، ولاء زين العابدين السيد. (٢٠١٠م). تأثير استخدام البلازما الباردة لمعالجة الأقمشة المنتجة ببعض التراكيب البنائية المختلفة على الخواص الوظيفية لملابس الأطفال القطنية المخلوطة، رسالة دكتوراه - غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة طنطا.