

تحقيق أنسب الخواص الوظيفية لأقمشة الستائر العازلة للصوت"

سامية محمد الطوبشى⁽¹⁾، عادل جمال الدين الهنداوى⁽²⁾،سمر محمد سامي شرف⁽³⁾، هبة البندارى سيد أحمد عمر⁽⁴⁾

1- استاذ النسيج بقسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان.

2- استاذ الملابس والنسيج المتفرغ بقسم الاقتصاد المنزلي - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا.

3- أستاذ كيمياء بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج - المركز القومى للبحوث.

4- دراسات عليا دكتوراه - قسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان.

⁽¹⁾E-mail -Dr_samiaeltopshy@yahoo.com

المستخلص:-

يهدف هذا البحث إلي التعرف علي أفضل نوع خامة وتركيب بنائي لأقمشة الستائر التي تحقق العزل الصوتي ويتطرق البحث إلي إنتاج أقمشة ستائر عازلة للصوت باستخدام التراكيب النسجية والخامات المناسبة وكانت مواصفات عينات البحث استخدام خامات نسجية (بامبو- بولي بروبيلين - كتان) و استخدام تراكيب نسجية (مزوج هانيكوم، مبطن من اللحمية، مبطن من السداء) وتم تثبيت معامل التغطيه وبعد عملية الإنتاج تم إجراء إختبار العزل الصوتي علي عينات البحث وتوصلت الدراسة أن القماش المنتج من خامة خيط اللحمية بامبو ومنفذ بتركيب نسجي (مزوج هنيكوم) هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة تحت البحث وذلك بمساحة مسامية مثالية (305,72) ومعامل الجودة (86,43) وأن القماش المنتج من خامة خيط اللحمية (بولي بروبيلين) ومنفذ بتركيب نسجي (مبطن من السداء) هو الأقل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة تحت البحث وذلك بمساحة مسامية مثالية (201,10) ومعامل الجودة (50,28).

المقدمة ومشكلة البحث:-

تعتبر أقمشة الستائر أحد المنتجات الهامة المرتبطة باحتياجات المجتمع لما لها من دور أساسي في خلق التناغم والإنسجام اللوني والشكلي في تأثيث أي مكان بالإضافة إلي الأهمية الوظيفية. (الصاوى، 2014) ويعتبر التركيب البنائي النسجي والخامة أحد العوامل الرئيسية التي يعتمد عليها المصمم في التوصل إلي خواص القماش المطلوب تحقيقها سواء كانت هذه الخواص طبيعية أو ميكانيكية حيث أنهما يقومان بدورهما وفعال في تحديد جودة المنتج النهائي ومدى تناسبه لأدائه الوظيفي (بشار وآخرون، 2016م).

كما أن الإنسان لديه احتياج للراحة فالراحة الصوتية جزء مهم من هذه الإحتياجات حيث أن الضوضاء تتعارض مع تمييز الكلام ويمكن أن تؤدي إلي مشاكل مثل قلة التركيز وسوء الفهم وانخفاض القدرة علي العمل والإجهاد. (Alcaraz and Bonet-Aracil 2017) فيتم إعطاء أهمية كبيرة للبيئة الصوتية حيث السيطرة علي الضوضاء تلعب دور هام في خلق بيئة مريحة صوتياً (Seddeq. 2009) و يتم استخدام خامات عالية لامتناس الصوت من خلال تبديد الطاقة الصوتية ((Yang, and Yan 2012)). الصوت هو أحد صور الطاقة وينقل الصوت من مكان لآخر بواسطة أمواج ميكانيكية، وأمواج تضاعط تحدث ذبذبات في

الهواء أو المواد البنائية، وتقاس "بالميكروبار" ولكي ندرك مدى قدرة الإنسان على الشعور بحاسة السمع في البيئة المحيطة به يجب دراسة جهازه السمعي لتقدير ذلك، ونظراً لأن الأصوات المستمرة والمتقطعة المحيطة بالإنسان تمثل طاقة خاصة قد تؤدي إلى توتره العصبي وتؤثر على طريقة سلوكياته وتصرفاته، كان علينا دراسة البيئة المحيطة (ابراهيم، 2021) والاعتماد على العزل الصوتي في المباني من مكان لآخر (غرفة أو صالة) خلال التركيب الإنشائي للمبني عن طريق عمل القواطع والفواصل بينهما ذات وزن وسمك وتكلفة، حيث كان هذا ملائماً لمباني العهود السابقة_أما في وقتنا الحاضر (2020) فإن المطلب في الحصول على هذا العزل وبنفس الأسلوب الإنشائي يجعل مساحة الفراغ المعماري أقل من ارتفاع التكلفة وزمن الإنشاء بجانب التقيد الحركي لسلوك الأسرة داخلها ومن قديم الأزل تم استخدام الستائر في نطاق واسع في الأماكن العامة مثل المسارح وقاعات المؤتمرات وقاعات الأفراح من أجل تحسين جودة الصوت ووضوح الكلام وهو ضروري أيضاً في أماكن مثل الفصول الدراسية والمطاعم والمكاتب والمكاتب والمصانع والأماكن العامة. (Alcaraz and Bonet-Aracil 2017) فيتم خفض كثافة الصوت في هذه الأماكن إلى مستوى غير ضار ويمكن الحصول على هذا الخفض من خلال استخدام تقنيات مختلفة وتوظيف مختلف للألياف عن طريق إنتاج أقمشة الستائر بتقنية امتصاص الصوت من خلال (مسامية الألياف، نوع الألياف، حجم الألياف، كثافة الألياف، تجهيز، معالجة الألياف) بمواد لها خاصية العزل الصوتي والحراري (Seddeq, 2009).

مشكلة البحث:-

الضوضاء ظاهرة عامة في شوارع القاهرة والمدن الأخرى في مصر حيث يشعر الجميع في الآونة الأخيرة بأن مستوى الضوضاء في الشارع المصري قد أصبح مقلقاً للجمهور. حيث أن الضوضاء البيئية تؤثر على الصحة النفسية والعصبية للإنسان وتكون أحد مسببات القلق والاضطراب النفسي، وتنعكس أيضاً على سلوكهم فتتلخص مشكلة البحث في النقاط التالية:-

1- ما أثر استخدام الخامات النسجية (بامبو - كتان - بولي بروبيلين) على العزل الصوتي لأقمشة الستائر .

2- ما أثر استخدام التراكيب النسجية (مزوج هانيكوم، مبطن من السداء، مبطن من اللحمية) على العزل الصوتي لأقمشة الستائر.

أهداف البحث: يهدف البحث الحالي إلى الوصول ل:-

1- أفضل نوع خامة للأقمشة المنتجة ب(البامبو - الكتان - البولي بروبيلين).

2- كفاءة أداء الأقمشة للعزل الصوتي .

3- أفضل تركيب نسجي لأقمشة الستائر العازلة للصوت.

أهمية البحث: يهتم البحث الحالي ب:-

1- ضمان الأداء المتميز لأفضل نوع خامة وتأثيرها على العزل الصوتي للأقمشة المنتجة.

2- رفع مستوى كفاءة وجودة أداء الأقمشة للعزل الصوتي.

3- محاولة تحقيق المنافسة في الأسواق المحلية والدولية بتقديم منتج نسجي عازل للصوت.

فروض البحث:

يفترض البحث الحالي بأنه توجد:-

- 1- فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع الخامة (بامبو، كتان، بولي بروبيلين) والعزل الصوتي
- 2- فروق ذات دلالة إحصائية بين التراكيب النسجية (مزوج هانيكوم، مبطن من السداء، مبطن من اللحمية) والعزل الصوتي.

منهج البحث: يتبع هذا البحث المنهج التحليلي التجريبي الملائم لتحقيق فروض البحث.

حدود البحث:-

- الحدود الزمانية:-** تم عمل الدراسة في الفترة الزمنية من عام 2020 إلى عام 2021م.
- الحدود المكانية:-** جمهورية مصر العربية_ كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة.
- الحدود التطبيقية:-**

- 1- استخدام ثلاثة أنواع مختلفة من خامات اللحمية (بامبو- بولي بروبيلين- كتان).
- 2- استخدام ثلاث تراكيب نسجية (مزوج هانيكوم، مبطن من السداء، مبطن من اللحمية).

مصطلحات البحث:-**الخواص الوظيفية:-**

هي خواص القوة والمتانة وخواص سهولة الاستخدام والخواص المظهرية (سالمان والدسوقي 2018) (عثمان، 2019) وتلبي الحاجات الوظيفية وتناسب الظروف المحيطة بالاستخدام وهي تقاس باختبارات متعددة وتحدد جودة المنتج وملائمته للاستخدام النهائي علي أساسها (عثمان، 2019) (الجمال، 2010)

أقمشة الستائر :-

تعتبر أقمشة الستائر أحد الأنواع الهامة في المفروشات سواء كانت مستخدمة داخل قاعة المؤتمرات أو قاعات الأفراح مهما اختلف غرض الاستخدام فهي في النهاية تستخدم لغرضين أساسيين بغرض جعل الإنسان يمارس حياته الشخصية بحرية كافية أو بغرض حجب الضوء والعزل الصوتي. (فرج وآخرون، 2011)

العزل الصوتي :-

مجموعة المعايير والإجراءات التي تهدف إلي توفير عزل مناسب لمكان ما بغية التخفيف من الأصوات المزعجة الناتجة من المصادر الصوتية المختلفة أو الحد منها .

التعريف الإجرائي للأقمشة العازلة للصوت :-

عبارة عن أقمشة نسجية يستخدم بها تراكيب بنائية مختلفة (هنيكوم مزوج، مبطن من السداء، مبطن من اللحمية) ويتم معالجتها بمركبات النانو أو المواد الصديقة للبيئة التي سوف تعدل من خصائصها الوظيفية وتجعلها عازلة للصوت والحرارة.

الدراسات السابقة (Yahya et al., 2017) :-

هدفت الدراسة إلي دراسة خصائص امتصاص الصوت للألياف الطبيعية كبديله للألياف الصناعية وفي هذه الدراسة تمت دراسة خصائص كل من الألياف التالية (الخيزران وألياف القش وزيت النخيل وألياف الكنافا وتوصل إلي أن امتصاص الصوت للكنافا أعلى في امتصاص الصوت عن غيرها من الألياف الاخرى المذكورة حيث يكون معامل امتصاصها عالي جدا خاصة في الترددات المنخفضة حيث معامل امتصاصها يكون 0,2 أما بقية الألياف الاخرى يكون أقل من 0,2 ويمكن تحسين امتصاص الألياف الطبيعية من خلال الكثافة والسلك والقطر الألياف وتوصلت الدراسة إلي أن الألياف الطبيعية تحتوي علي إمكانات هائلة لاستخدامها

كمادة خام لامتناس الصوت لتحل محل الألياف الصناعية ومن خلال الأبحاث والتجارب توصلوا إلي أن الألياف الطبيعية تعتبر إجابة عن امتناس الصوت الأخضر من أجل الحفاظ علي بيئة صحية (Alcaraz, and Bonet-Aracil 2017).

توصلت الدراسة إلي أن الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة يمكن اعتبار امتناسها للصوت أفضل من أقمشة الألياف العادية وذلك يرجع لأن سطح الألياف يكون ذات اتصال كبير وملامس للهواء بدرجة كبيرة مما يسمح بتبديد أكبر للصوت لذلك يستخدم النسيج المنسوج من الألياف الدقيقة كطبقة عليا، ويستخدم البولي استر الغير منسوج كمادة مناسبة للامتناس في الترددات الصوتية المختلفة (Samsudin et al., 2016).

هدفت الدراسة إلي التشجع علي استخدام الألياف الطبيعية في العزل الصوتي مثل قش الأرز _ أوراق الشاي _ كنافا _ القنب _ الخيزران _ القطن _ جسيمات الخشب _ وذلك لأنهم قابلين للتحلل الحيوي متجددين ذات سعر رخيص مخاطرهم أقل علي الصحة كما انها تعتبر حلول علمية في قضايا إدارة النفايات وتقوم هذه الدراسة بدراسة الخصائص الفيزيقيه المؤثره علي امتناس الصوت وهو تأكيداً لتلك الدراسة السابقة.

دراسة فرج وآخرون (2011) بعنوان "تطويراً نتاج أقمشة الستائر ذات الأساس السليلوزي المضادة للحشرات"

هدفت الدراسة إلي معالجة الأقمشة المحتوية علي الألياف السليلوزية بمادة بيتاسيكلودكسترين التي لها القدرة علي تثبيت المواد الطاردة للحشرات علي أقمشة الستائر ومن أهم النتائج توصلت إلي أن أقمشة الستائر المنسوجة من خامة (قطن/كتان) أفضل الأقمشة إحتفاظاً بالمادة المثبتة و المادة الطاردة للحشرات و ذلك لأنها أعلى مقاومة للغسيل ، عملية معالجة أقمشة الستائر بكل من المادة المثبتة و المادة الطاردة للحشرات ليس لها أي تأثير علي قوة شد و إنسداية الأقمشة المنتجة- .، وتسجل أقمشة الستائر ذات السداء البوليستر قراءات أقل من الأقمشة الأخرى المنسوجة من السداء القطن.

دراسة هاشم (2015) بعنوان " طريقة تكنولوجية حديثة لإنتاج أقمشة الستائر للحماية الفائقة من الأشعة فوق البنفسجية باستخدام نانو أكسيد الزنك محضر ذاتياً أثناء التصنيع"

هدفت الدراسة إلي :إنتاج أقمشة ستائر تقاوم نفاذ الأشعة فوق البنفسجية عن طريق تكوين جزيئات اكسيدالزنك النانومترية - أثناء المعالجة- علي أقمشة الستائر المحتوية علي خيوط من الألياف السليلوزية ويتراكيب بنائية مختلفة .ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أعطت المعالجة بإستخدام نانو اكسيد الزنك إرتفاع كبير جدا في قدرة الأقمشة علي الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، الإرتفاع في قدرة الأقمشة علي الحماية من الأشعة فوق البنفسجية يعتمد علي نوع الخامة و التركيب البنائي بالنسبة لمعامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ، أفضل نتيجة كانت بولي استر/كتان كما أظهرت النتائج أيضا أن قوة الشد و الإستطالة عند القطع لم تتغير تقريبا بعد المعالجة وأن قيمهما تعتمدان علي التركيب البنائي للخامة .

دراسة الصاوي (2014) بعنوان "فاعلية استخدام تكنولوجيا المنسوجات الوريية في إثراء المفروشات والستائر بتصميمات نسجية مبتكرة."

هدفت الدراسة إلى: إثراء أقمشة المفروشات والستائر بتراكيبات نسجية ويرية مبتكرة عن طريق تأكيد الترابط والتكامل الإبداعي بين صناعة المفروشات والستائر وتصميماتها عن طريق الجمع بين الطرق التقليدية والتكنولوجية الحديثة في مجال صناعة المنسوجات.

وتوصلت إلى أن جميع العينات المنتجة من مفروشات وستائر باستخدام المنسوجات الوبرية ذات التصميمات المستوحاة من الطبيعة والمطرزة بتطريز من نفس اللحامات الخاصة بالمنسوج الوبري قد حققت درجة قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقييم المحكمين لمحاوّر الاستمارة من الناحية الوظيفية ومن الناحية الجمالية.

دراسة حبيب(2014) بعنوان "تقييم جودة أداء أقمشة الستائر في السوق المحلي بالمملكة العربية السعودية"

وتهتم هذه الدراسة بمعرفة مدى مطابقة الستائر الموجودة في الأسواق المحلية للمواصفات القياسية أم لا؟. حيث يوجد في الأسواق السعودية كمية كبيرة ومتنوعة من الستائر المستوردة و المصنوعة محليا وتوصلت إلى أن جميع العينات من أقمشة الستائر الموجودة في السوق المحلي بالمملكة العربية السعودية بلا استثناء غير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث فشلت جميعها في اختبار الاشتعال والذي يعتبر من أهم الخواص لقماش الستائر لأنها غير معالجة ضد الاشتعال، وفشلت أيضا في اختبار ثبات الأبعاد وثبات اللون فوجب إلزام جميع الموردين لأقمشة الستائر بتطبيق المواصفات القياسية لتحقيق الغرض من استخدامها.

دراسة رجب(2020) بعنوان "برنامج تدريبي لتنمية مهارة تصميم وتنفيذ الستائر لتمكين المرأة المعيلة اقتصاديا ودمجها في سوق العمل"

هدفت الدراسة إلى تدعيم الجانب الاقتصادي والنفسي والاجتماعي لفئة المرأة المعيلة لأنها تمثل قوة إنتاجية وتنموية في المجتمع، تنمية المهارات اليدوية، المرأة المعيلة كمدخل لمشروعات متناهية الصغر لدمجها في سوق العمل، وحقق البرنامج التدريبي فاعلية في تنمية الجانب المعرفي (المعارف المكتسبة) و الجانب المهاري (المهارات المكتسبة) لدى المتدربين من فئة المرأة المعيلة والمنتجات المنفذة من الستائر (لاقت استحسان) في ضوء متوسطات تقييم المتخصصين لمحاوّر التقييم.

دراسة الصاوي (2014) بعنوان "تأثير بعض الأساليب التطبيقية لنسيج هنيكوم على الخواص الجمالية والوظيفية لأقمشة الستائر"

هدفت الدراسة إلى: إستحداث تأثيرات نسجية مبتكرة من التركيب النسجي هنيكوم بما يلائم إنتاج أقمشة ستائر تتوافق مع متطلبات العصر الحديث .

وقد توصلت الدراسة إلى أن العينات المنتجة قد حققت درجة قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقييم المتخصصين لمحاوّر التقييم ككل وكما أشارت النتائج إلى أن العينة المنفذة من كثافة خيط لحمة 20ح/سم وتدرج لوني هي الأفضل من حيث الناحية الجمالية الوظيفية لأقمشة الستائر المنتجة بليها كثافة خيط لحمة 20ح/سم باختلاف لون اللحمية عن لون خيط السداء بينما ظهرت أقل العينات من حيث الخواص الجمالية والوظيفية هي كثافة لحمة 14 ح/سم بلون خيط لحمة مماثل للون خيط السداء.

الدراسة التطبيقية:-

إجراءات البحث:-

تم إنتاج العينات في كلية الفنون التطبيقية وذلك بالمواصفات الآتية:-

- نوع خيط السداء قطن 100% من نمرة 2/50ترقيم انجليزي مسرح.

- نوع خيط اللحمية-بامبو 100% من نمرة 24 / 1 ترقيم إنجليزي.
- كتان 100% من نمرة 24/1 ترقيم إنجليزي.
- بولي بروبيلين 100 % من نمرة (2-4-4,8) ترقيم إنجليزي.

وتم تثبيت معامل التغطية لمعادلة نمرة الخيط بين اللحامات وبعضها.

التركيب النسجية المستخدمة:-

تم استخدام ثلاثة أنواع من التركيب النسجية وهي :

1- مزدوج (الوجة والظهر هنيكوم).

2- مبطن من السداء .

3- مبطن من اللحمية.

الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها للأقمشة المنتجة تحت البحث:-

تم إجراء بعض الاختبارات المعملية للأقمشة المنتجة تحت البحث بمعهد القياس والمعايير ومعامل المركز القومي للبحوث بالدقي وذلك في الظروف القياسية (رطوبة 65+2% ودرجة الحرارة 20+2 درجة مئوية) وقد تضمنت هذه الاختبارات.

أولاً: اختبار قياس العزل الصوتي :-

ثانياً: اختبار نفاذية الهواء للقماش (سم 3 / سم 2 / ث)

ثالثاً: اختبار قوة الشد للقماش في اتجاه اللحمية (كجم)

تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم AG-CH1963/235

إختبار نسبة الاستطالة للقماش في اتجاه اللحمية (%)

تم إجراء هذا الاختبار علي نفس جهاز قوة الشد وبنفس الطريقة وتحسب النسبة المئوية للاستطالة طبقاً لنفس المواصفة القياسية

النتائج والمناقشة:-

1- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين الخامة (بولي بروبيلين، بامبو، كتان) في

تحقيق أنسب الخواص الوظيفية لأقمشة الستائر العازلة للصوت: العزل الصوتي، نفاذية الهواء (سم 3/سم 2/ث)، قوة الشد (كجم)، نسبة الاستطالة (%).

2- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين التركيب النسجي (مبطن لحمية، مبطن

سداء، مزدوج هنيكوم) في تحقيق أنسب الخواص الوظيفية لأقمشة الستائر العازلة للصوت: العزل الصوتي، نفاذية الهواء (سم 3/سم 2/ث)، قوة الشد (كجم)، نسبة الاستطالة (%).

تم عمل تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة وهي

(الخامة، التركيب النسجي) علي: العزل الصوتي، نفاذية الهواء (سم 3/سم 2/ث)، قوة الشد (كجم)،

نسبة الاستطالة (%). ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير معنوي إلي أقل قيمة المعنوية

المحسوبة (P-Level) فإذا كانت قيمتها أقل من أو يساوي (0.05) يكون هناك تأثير معنوي

علي الخاصية المدروسة أما إذا كانت أكبر من (0.05) يكون هناك تأثير غير معنوي علي

الخاصية المدروسة، والجدول التالي يوضح نتائج متوسطات القراءات للاختبارات تحت البحث.

جدول (1) يوضح نتائج متوسطات القراءات لاختبارات الخواص الوظيفية لأقمشة الستائر العازلة للصوت

نسبة الاستطالة (%)	قوة الشد (كجم)	نفاذية الهواء (سم ³ /سم ² ث)	العزل الصوتي	التركيب النسج	الخامة	رقم العينة
55.2	59.4	6.68	0.3708	مبطن لحمة	بولي بروبيلين	1
30.6	58.9	7.45	0.4233	مبطن سداء		2
34.4	64.3	35.2	0.5933	مزودج هنيكوم		3
14.2	51.7	102	0.7175	مبطن لحمة	بامبو	4
8.77	42.4	104	0.8208	مبطن سداء		5
10.8	55.4	117	0.8875	مزودج هنيكوم		6
23.6	48.8	62.8	0.5158	مبطن لحمة	كتان	7
13.9	45.2	37.3	0.6967	مبطن سداء		8
10.8	50.8	69.7	0.7108	مزودج هنيكوم		9

أولاً- تأثير عوامل الدراسة علي العزل الصوتي

جدول (2): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (Two - Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي العزل الصوتي

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
الخامة	.180	2	.090	48.320	.002
التركيب النسجي	.058	2	.029	15.572	.013
تباين الخطأ	.007	4	.002		
التباين الكلي	.245	8			

جاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 0.263 + 0.089 X_1 + 0.098 X_2$$

$$R^2 = 0.970, R = 0.984$$

حيث X_1 يمثل الخامة.

حيث X_2 يمثل التركيب النسجي.

حيث Y يمثل الخاصية المقاسة

حيث R^2 تمثل معامل التحديد.

حيث R يمثل معامل الارتباط بين بين الخاصية المقاسة وعوامل الدراسة (المتغيرات)

وهو يمثل ارتباط طردي بين العزل الصوتي وعوامل الدراسة المختلفة.

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو العزل الصوتي على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة

المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة $(R^2)=0.970$ يدل على أن الخامة، التركيب النسجي، تفسر 97% من التباينات الكلية في العزل الصوتي تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة 3% ترجع الى عوامل عشوائية.


ويتضح من نتائج جدول (2) إلي ما يلي:

1. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين الخامة في تأثيرها علي العزل الصوتي.

2. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين التركيب النسجي في تأثيرها علي العزل الصوتي.

جدول (3): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي العزل الصوتي

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
الخامة	بولي برونلين	.4625	.11631	3
	بامبو	.8086	.08565	1
	كتان	.6411	.10874	2
التركيب النسجي	مبطن لحمة	.5347	.17412	3
	مبطن سداء	.6469	.20337	2
	مزدوج هنيكوم	.7305	.14809	1



شكل (1) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي العزل الصوتي

من الجدول (3) والشكل (1) نستخلص ما يلي :-

- يمكن ترتيب الخامة في تأثيرها علي العزل الصوتي كالتالي: بامبو، كتان، بولي برونلين، كما سيتضح من اختبار LSD
 - يمكن ترتيب التركيب النسجي في تأثيرها علي العزل الصوتي كالتالي: مزدوج هنيكوم، مبطن سداء، مبطن لحمة، كما سيتضح من اختبار LSD
- ولتحديد اتجاه الفروق بين الخامة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (4).

جدول (4) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين الخامة على العزل الصوتي

الخامة	بولي بروفلين (1) م =	بامبو (2) م = 0.8086	كتان (3) م = 0.6411
بولي بروفلين (1) م = 0.4625		0.3461°	0.1786°
بامبو (2) م = 0.8086			0.1675°
كتان (3) م = 0.6411			

*دالة عند مستوي 0.05

تبين من النتائج التي يلخصها الجدول (4) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين الخامة في تأثيره على العزل الصوتي ويمكن للباحثة ترتيب الخامة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: بامبو، كتان، بولي بروفلين.

ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على النحو المبين في جدول (5).

جدول (5) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي على العزل الصوتي

التركيب النسجي	مبطن لحمة (1) م =	مبطن سداء (2) م =	مزيج هنيكوم (3) م =
مبطن لحمة (1) م = 0.5347		0.6469	0.7305
مبطن سداء (2) م = 0.6469			0.0836
مزيج هنيكوم (3) م = 0.7305			

*دالة عند مستوي 0.05

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (5) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين التركيب النسجي في تأثيره على العزل الصوتي ويمكن للباحثة ترتيب التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: مزيج هنيكوم، مبطن سداء، مبطن لحمة.

ثانياً- تأثير عوامل الدراسة على نفاذية الهواء (سم³/سم²/ث) جدول (6): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (Two - Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة على نفاذية الهواء (سم³/سم²/ث)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
الخامة	12542.059	2	6271.029	81.230	.001
التركيب النسجي	934.417	2	467.208	6.052	.042
تباين الخطأ	308.805	4	77.201		
التباين الكلي	13785.281	8			

جاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد على النحو التالي:

$$Y = 3.273 + 20.078 X_1 + 8.403 X_2$$

$$R^2 = 0.978 \quad , \quad R = 0.988$$

حيث X_1 يمثل الخامة.


حيث X_2 يمثل التركيب النسجي.

حيث Y يمثل الخاصية المقاسة
حيث R^2 تمثل معامل التحديد.
حيث R يمثل معامل الارتباط بين الخاصية المقاسة وعوامل الدراسة (المتغيرات)
وهو يمثل ارتباط طردي بين نفاذية الهواء (سم³/سم²/ث) وعوامل الدراسة المختلفة.
تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إحدار المتغير التابع
وهو نفاذية الهواء (سم³/سم²/ث) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك
على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت
قيمة (R^2) = 0.978 يدل على أن الخامة، التركيب النسجي، تفسر 98% من التباينات الكلية
في نفاذية الهواء (سم³/سم²/ث) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة 2% ترجع إلى
عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (6) إلى ما يلي:

1. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين الخامة في تأثيرها على نفاذية الهواء (سم³/سم²/ث).
 2. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين التركيب النسجي في تأثيرها على نفاذية الهواء (سم³/سم²/ث).
- جدول (7): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على نفاذية الهواء (سم³/سم²/ث)

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
الخامة	بولي برونلين	16.44	16.25	3
	يامبو	107.67	8.14	1
	كتان	56.60	17.07	2
التركيب النسجي	مبطن لحمة	57.16	47.91	2
	مبطن سداء	49.58	49.43	3
	مزودج هنيكوم	73.97	41.07	1



شكل (2): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على نفاذية الهواء (سم³/سم²/ث)

من الجدول (7) والشكل (2) نستخلص ما يلي :-

- يمكن ترتيب الخامة في تأثيرها علي نفاذية الهواء (سم³/سم²/ث) كالتالي: بامبو، كتان، بولي بروبيلين، كما سيتضح من اختبار LSD
 - يمكن ترتيب التركيب النسجي في تأثيرها علي نفاذية الهواء (سم³/سم²/ث) كالتالي: مزدوج هنيكوم، مبطن لحمة، مبطن سداء، كما سيتضح من اختبار LSD
- ولتحديد اتجاه الفروق بين الخامة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (8).
- جدول (8) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين الخامة علي نفاذية الهواء (سم³/سم²/ث)

الخامة	بولي بروبيلين (1) م =	بامبو (2) م =	كتان (3) م =
	16.44	107.67	56.60
بولي بروبيلين (1) م =	16.44	91.2233*	40.1567*
بامبو (2) م =	107.67		51.0667*
كتان (3) م =	56.60		

*دالة عند مستوي 0.05

تبين من النتائج التي يلخصها الجدول (8) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين الخامة في تأثيره علي نفاذية الهواء (سم³/سم²/ث) ويمكن للباحثة ترتيب الخامة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: بامبو، كتان، بولي بروبيلين.

ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (9).

جدول (9) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي علي نفاذية الهواء (سم³/سم²/ث)

التركيب النسجي	مبطن لحمة (1) م =	مبطن سداء (2) م =	مزدوج هنيكوم (3) م =
	57.16	49.58	73.97
مبطن لحمة (1) م =	57.16	7.5767	16.8067
مبطن سداء (2) م =	49.58		24.3833*
مزدوج هنيكوم (3) م =	73.97		

*دالة عند مستوي 0.05

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (9) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين التركيب النسجي في تأثيره علي نفاذية الهواء (سم³/سم²/ث) ويمكن للباحثة ترتيب التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: مزدوج هنيكوم، مبطن لحمة، مبطن سداء.

ثالثاً- تأثير عوامل الدراسة علي قوة الشد (كجم)

جدول (10): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (Two - Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي قوة الشد (كجم)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
الخامة	282.949	2	141.474	20.802	.008
التركيب النسجي	96.436	2	48.218	7.090	.048
تباين الخطأ	27.204	4	6.801		
التباين الكلي	406.589	8			

جاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 62.056 + 6.300X_1 + 1.767 X_2$$

$$R^2 = 0.933, R = 0.956$$

حيث X_1 يمثل الخامة، حيث X_2 يمثل التركيب النسجي.

حيث Y يمثل الخاصية المقاسة

حيث R^2 تمثل معامل التحديد.

حيث R يمثل معامل الارتباط بين الخاصية المقاسة وعوامل الدراسة (المتغيرات)

وهو يمثل ارتباط طردي بين قوة الشد(كجم) وعوامل الدراسة المختلفة

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو قوة

الشد(كجم) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة

المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2)=0.933

يدل على أن الخامة، التركيب النسجي، تفسر 93% من التباينات الكلية في قوة الشد(كجم)

تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة 7% ترجع الى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (10) إلى ما يلي:

1. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين الخامة في تأثيرها علي قوة

الشد(كجم).


2. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين التركيب النسجي في تأثيرها علي

قوة الشد(كجم).

جدول (11): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قوة

الشد(كجم)

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
الخامة	بولي برونين	60.87	2.98	1
	بامبو	49.83	6.70	2
	كتان	48.27	2.84	3
التركيب النسجي	مبطن لحمة	53.30	5.48	2
	مبطن سداء	48.83	8.83	3
	مزودج هنيكوم	56.83	6.86	1



شكل (3): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قوة الشد(كجم)

من الجدول (11) والشكل (3) نستخلص ما يلي :-
 - يمكن ترتيب الخامة في تأثيرها علي قوة الشد(كجم) كالتالي: بولي بروبيلين، بامبو، كتان، كما سيوضح من اختبار LSD
 - يمكن ترتيب التركيب النسجي في تأثيرها علي قوة الشد(كجم) كالتالي: مزدوج هنيكوم، مبطن لحمة، مبطن سداء، كما سيوضح من اختبار LSD
 ولتحديد اتجاه الفروق بين الخامة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (12).
جدول (12) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين الخامة علي قوة الشد(كجم)

الخامة	بولي بروبيلين (1) م =	بامبو (2) م = 49.83	كتان (3) م = 48.27
بولي بروبيلين (1) م = 60.87		11.0333*	12.6000*
بامبو (2) م = 49.83			1.5667
كتان (3) م = 48.27			

*دالة عند مستوي 0.05

تبين من النتائج التي يلخصها الجدول (12) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين الخامة في تأثيره علي قوة الشد(كجم) ويمكن للباحثة ترتيب الخامة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: بولي بروبيلين، بامبو، كتان.
 ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (13).
جدول (13) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي علي قوة الشد(كجم)

التركيب النسجي	مبطن لحمة (1) م =	مبطن سداء (2) م =	مزدوج هنيكوم (3) م =
مبطن لحمة (1) م = 53.30		4.4667*	3.5333
مبطن سداء (2) م = 48.83			4.4667*
مزدوج هنيكوم (3) م = 56.83			

*دالة عند مستوي 0.05

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (13) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين التركيب النسجي في تأثيره علي قوة الشد(كجم) ويمكن للباحثة ترتيب التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: مزدوج هنيكوم، مبطن لحمة ، مبطن سداء.
 رابعاً- تأثير عوامل الدراسة علي نسبة الاستطالة(%)

جدول (14): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (Two – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي نسبة الاستطالة(%)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
الخامة	1427.875	2	713.938	22.547	.007
التركيب النسجي	328.325	2	164.163	5.184	.037
تباين الخطأ	126.657	4	31.664		
التباين الكلي	1882.857	8			

جاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 58.774 + 11.983X_1 + 6.167 X_2$$

$$R^2 = 0.933, R = 0.956$$

حيث X_1 يمثل الخامة.

حيث X_2 يمثل التركيب النسجي.

حيث Y يمثل الخاصية المقاسة

حيث R^2 تمثل معامل التحديد.

حيث R يمثل معامل الارتباط بين بين الخاصية المقاسة وعوامل الدراسة (المتغيرات)

وهو يمثل ارتباط طردي بين نسبة الاستطالة(%) وعوامل الدراسة المختلفة.

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو

نسبة الاستطالة(%) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه (R^2) دل ذلك على ارتفاع

النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة

($R^2=0.933$) يدل على أن الخامة، التركيب النسجي، تفسر 93% من التباينات الكلية في

نسبة الاستطالة(%) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة 7% ترجع الى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (14) إلي ما يلي:

1. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين الخامة في تأثيرها علي نسبة

الاستطالة(%).


2. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين التركيب النسجي في تأثيرها علي

نسبة الاستطالة(%).

جدول (15): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي نسبة

الاستطالة(%)

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
الخامة	بولي برونلين	40.07	13.24	1
	بامبو	11.26	2.74	3
	كتان	16.10	6.68	2
التركيب النسجي	ميطن لحمة	31.00	21.48	1
	ميطن سداء	17.76	11.41	3
	مزيج هنيكوم	18.67	13.63	2



شكل (4): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي نسبة الاستطالة(%)

من الجدول (15) والشكل (4) نستخلص ما يلي :-
 - يمكن ترتيب الخامة في تأثيرها علي نسبة الاستطالة(%) كالتالي: بولي بروبيلين، كتان، بامبو، كما سيتضح من اختبار LSD
 - يمكن ترتيب التركيب النسجي في تأثيرها علي نسبة الاستطالة(%) كالتالي: مبطن لحمة، مزدوج هنيكوم، مبطن سداء، كما سيتضح من اختبار LSD
 ولتحديد اتجاه الفروق بين الخامة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (16).
جدول (16) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين الخامة علي نسبة الاستطالة(%)

الخامة	بولي بروبيلين (1) م =	بامبو (2) م = 11.26	كتان (3) م = 16.10
بولي بروبيلين (1) م = 40.07		28.8100*	23.9667*
بامبو (2) م = 11.26			4.8433
كتان (3) م = 16.10			

*دالة عند مستوي 0.05

تبين من النتائج التي يلخصها الجدول (16) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين الخامة في تأثيره علي نسبة الاستطالة(%) ويمكن للباحثة ترتيب الخامة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: بولي بروبيلين، كتان، بامبو .
 ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (17).
جدول (17) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي علي نسبة الاستطالة(%)

التركيب النسجي	مبطن لحمة (1) م =	مبطن سداء (2) م =	مزدوج هنيكوم (3) م =
مبطن لحمة (1) م = 31.00		13.2433*	12.3333
مبطن سداء (2) م = 17.76			.9100
مزدوج هنيكوم (3) م = 18.67			

*دالة عند مستوي 0.05


نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (17) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين التركيب النسجي في تأثيره علي نسبة الاستطالة(%) ويمكن للباحثة ترتيب التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: مبطن لحمة، مزدوج هنيكوم، مبطن سداء.
خامساً: تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث:

تم عمل تقييم لجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث لملائمتها للغرض الوظيفي، لاختيار أنسب عوامل الدراسة (الخامة، التركيب النسجي) وذلك باستخدام أشكال الرادار RadarChart متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث من خلال استخدام


الخواص الأتية: العزل الصوتي، نفاذية الهواء (سم³/سم²/ث) ، قوة الشد(كجم)، نسبة الاستطالة(%) وذلك بتحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلي قيم مقارنة، حيث أن القيمة المقارنة الأكبر تكون الأفضل مع العزل الصوتي، نفاذية الهواء(سم³/سم²/ث)، قوة الشد(كجم)، نسبة الاستطالة(%).

جدول (18) يوضح معامل الجودة الكلية لاختبارات الخواص الوظيفية لأقمشة الستائر العازلة للصوت تحت البحث

رقم العينة	الخامة	التركيب النسج	العزل الصوتي	نفاذية الهواء	قوة الشد	الاستطالة	المساحة المثالية	معامل الجودة
1	بولي برويلين	مبطن لحمة	41.78	5.71	92.38	100.00	239.87	59.97
2		مبطن سداء	47.70	6.37	91.60	55.43	201.10	50.28
3		مزودج هنيكوم	66.85	30.09	100.00	62.32	259.26	64.81
4	يامبو	مبطن لحمة	80.85	87.18	80.40	25.72	274.15	68.54
5		مبطن سداء	92.49	88.89	65.94	15.89	263.21	65.80
6		مزودج هنيكوم	100.00	100.00	86.16	19.57	305.72	76.43
7	كتان	مبطن لحمة	58.12	53.68	75.89	42.75	230.45	57.61
8		مبطن سداء	78.50	31.88	70.30	25.18	205.85	51.46
9		مزودج هنيكوم	80.09	59.57	79.00	19.57	238.24	59.56



شكل (5): معامل الجودة الكلية لأقل العينات (رقم: 2) بمساحة مثالية (201.10) ومعامل الجودة (50.28) بنوع خامة (بولي برويلين)، والتركيب النسجي (مبطن سداء).



شكل (6): معامل الجودة الكلية لأفضل العينات (رقم: 6) بمساحة مثالية (305.72) ومعامل الجودة (76.43) بنوع خامة (بامبو)، والتركيب النسجي (مزدوج هنيكوم).

المراجع:-

سالمان، احمد علي، هبة عاصم الدسوقي الدسوقي (2018): "دراسة تحقيق الخواص أفضل الخواص الوظيفية والجمالية لأقمشة التريكو المعالجة لمقاومة نمو نوع من البكتريا" مجلة التصميم الدولية، العدد الثامن، يناير (2018).

يشار، حنان، هبة الدسوقي، منال الشاعر، بسمة درويش (2016): "دراسة تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية للأقمشة المطبوعة والاستفادة بها في تنفيذ الملابس الخارجية للسيدات" المجلة العلمية لكلية التربية النوعية، العدد الخامس يناير.

رجب، رضوي مصطفى محمد (2020): "برنامج تدريبي لتنمية مهارة تصميم وتنفيذ الستائر لتمكين المرأة المعيلة اقتصادياً ودمجها في سوق العمل" مجلة التصميم الدولية العدد العاشر، إبريل (2020).

ابراهيم، زكريا سيد سعيد (2021): "الدور الإيجابي والحيوي لخامات العوازل كعنصر إستراتيجي لتكنولوجيا التصميم الداخلي" مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية - عدد خاص (2)، المؤتمر الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول" إبريل (2021)

عثمان، شرين سيد (2019): "تأثير بعض عوامل التركيب البنائي النسجي علي علي خواص الأداء الوظيفي لأقمشة بلوزات السيدات الصيفية" مجلة العمارة والفنون، العدد التاسع عشر (2019).

فرج، عفاف، أسامة حلاوة، محمد هاشم، محمد راجي (2011): "تطوير إنتاج أقمشة الستائر ذات الأساس السليلوزي المضادة للحشرات" مجلة علوم المواد وتطبيقاتها، الولايات المتحدة الأمريكية، مارس (2011).

كفاية سليمان أحمد، سوسن عبد اللطيف رزق، أشرف يوسف محمد "تكنولوجيا الحشو في صناعة الملابس تصميم وإنتاج القميص الرجالي، عالم الكتب، الطبعة الأولى (2009).

الجمال، محمد عبد الله (2018): "دراسة تأثير إختلاف التراكيب النسجية علي بعض خواص الأداء الوظيفي لأقمشة التنجيد، مجلة بحوث التربية النوعية، العدد الثامن عشر.

هاشم، محمد (2015): "طريقة تكنولوجيا حديثة لإنتاج أقمشة الستائر للحماية الفائقة من الأشعة فوق البنفسجية باستخدام نانو أكسيد الزنك محضر ذاتيا أثناء التصنيع" المجلة الدولية لأبحاث الهندسة والإدارة، العدد 2,5 أبريل (2015).

الصاوي، نانسي عبد المعبود (2014): "فاعلية استخدام تكنولوجيا المنسوجات الوبرية في إثراء المفروشات والستائر بتصميمات نسجية مبتكرة.

حبيب، هدي (2014): "تقييم جودة أداء أقمشة الستائر في السوق المحلي بالمملكة العربية السعودية" المجلة العلمية لكلية التربية النوعية، العدد الثاني، يونيو.

Alcaraz, M. P. and M. Bonet-Aracil (2017): " Sound absorption of textile material using a microfibers resistive layer" 17th World Textile Conference AUTEX 2017- Textiles - Shaping the Future IOP Conf. Series: Materials Sci. and Engin.

Samsudin, E. ; L. Ismail and A. Kadir (2016): " A review on physical factors influencing absorptio performance of fibrous sound absorption material from natural fibers" ARPJ. Engin. and Appl.Sci.

Seddeq, H.S. (2009): " Factors Influencing Acoustic Performance of Sound Absorptive Materials". Housing & Building Res. Center, Acoustic Department, Egyp.

Yahya, M. ; D. Daniel and C. Vui –Sheng (2017): " A Review on the Potential of Natural Fibre for Sound Absorption Application" International Research and Innovation Summit IOP Conf. Series: Materials Sci. and Engin.

Yang, W. and L.I. Yan (2012): " Sound absorption performance of natural fibers and their composites" Sci. China Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

**"ACHIEVING THE MOST APPROPRIATE
FUNCTIONAL PROPERTIES OF INSULATING
CURTAIN FABRICS "**

**Samia M.M. Eltopshy ; A.J.E. Al-Hindawy ; S.M.S. Sharaf
and H.E.S. Omar**

¹Professor of Textiles, Department of Clothing and Textiles - Faculty of Home Economics - Helwan University.

²Professor Emeritus of clothing and Textile- Faculty of specific Education-Tanta University.

³Professor of Chemistry at the Institute of Textile Research and Technology - National Research Center.

⁴Postgraduate studies, Department of Clothing and Textiles, Faculty of Home Economics, Helwan University.

ABSTRACT

This research aims to identify the best type of material and structural composition for curtain fabrics that achieve sound insulation. The research deals with the production of sound insulating curtain fabrics using appropriate textile structures and materials (Bamboo-Polypropylene - linen) and the use of weaving structures (Honeycomb double, lined with weft, lined with warp) and the covering factor was installed. After the production process, an acoustic insulation test was conducted on the research samples. The study concluded that the fabric produced from the raw material of weft thread bamboo and executed with a textile composition (double honeycomb) is the best for all measured properties of the fabrics under The research with an ideal pore area (305.72) and a quality coefficient (86,43) and that the fabric produced from weft thread material (polypropylene) and perforated with weaving composition (lined with warp) is the least for all measured properties of the fabrics under research with an ideal pore area (201,10) and the quality coefficient (50,28) .