

تأثير اختلاف التركيب النسجي على خواص الأداء الوظيفي لأقمشة الأربطة الطبية

أ.د. هبا عبد العزيز شلبي

أستاذ التصميم ورئيس قسم الغزل والنسيج

كلية الفنون التطبيقية – جامعة بنها

Dr_heba.shalaby@yahoo.com

أ.د. جمال عبد الحميد رضوان

أستاذ تصميم المنسوجات بقسم الغزل

والنسيج والتريكو- كلية الفنون التطبيقية –

جامعة حلوان- جامعة بدر

Drgamalraadwan10@gmail.com

م. ياسمين مجدي عطية

قسم الغزل والنسيج والتريكو

كلية الفنون التطبيقية – جامعة بنها

Ym471017@gmail.com

المستخلص:

الأداء الوظيفي لأي نوع من الأقمشة يعتمد على ما يتوفر فيها من الخواص الميكانيكية والطبيعية التي تلائم هذا الأداء وتتغير هذه الخواص طبقاً لتغيير عناصر التركيب البنائي للأقمشة.

وتختلف أقمشة الأربطة الطبية تبعاً لإختلافات خامات اللحامات والكثافات المختلفة وأيضاً أسلوب التعاشق المستخدم (التركيب النسجي) وخاصة تلك الأقمشة المنتجة بأسلوب التركيب النسجي المزدوج وأسلوب المبطن.

ويتم في دراسة هذا البحث دراسة مدى تأثير أسلوب نسيج المزدوج وأسلوب نسيج المبطن على بعض الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة، حيث يهدف البحث إلى الحصول على أنسب التراكيب النسجية التي تحقق أفضل الخواص الوظيفية وذلك عن طريق إنتاج (١٢) عينة من الأقمشة باستخدام تركيبين نسجيين (سادة ١/١ مزدوج، مبرد ١/٣، ٣/١ مبطن)، مع

خامتين من اللحمة (قطن، قطن مخلوط ببولى استر)، وكثافات للحمة وتم إجراء عدد من الإختبارات لقياس الخواص الطبيعية والميكانيكية على العينات محل الدراسة وفق المواصفات القياسية.

الكلمات المفتاحية:

الأربطة الطبية؛ النسيج المزدوج؛ النسيج المبطن

تمهيد:

الأقمشة الطبية تعتبر أحد أنجح المجالات في الآونة الأخيرة، حيث كانت هذه الأقمشة قاصرة على الضمادات وملابس الأطباء وأغطية الأسرة والحفاضات، لكن في الأعوام الأخيرة زاد كل من حجم السوق والتنوع في المنتجات المتاحة مثل تصنيع أجهزة بشرية بديلة كبداية الأوعية الدموية وإعادة بناء صمامات القلب، وعلاج الأوتار والأعصاب واستخدام الأربطة بمختلف المقاسات واستخدامها في شتى أنواع العلاج التي لا غنى عنها وتعتبر من أهم الإسعافات الأولية التي تستخدم في الحالات الحرجة نظرا لأهميتها في علاج الكسور مثل القفص الصدري والمفاصل واستخدامها بعد العمليات الجراحية فيجب علينا رفع كفاءة أداء هذه الأقمشة للوصول بها الى مستوى الجودة التي تحقق فعاليتها في مجال المنافسة العالمية لأن صناعة المنسوجات تعتبر من الدعائم التي يركز عليها الاقتصاد المصري باعتبارها واحدة من أكبر القطاعات الصناعية. (وجيه، ٢٠٠٤، ص ٣٤).

ومن أنواع هذه الأقمشة الأربطة الطبية التي يوجد منها أنواع كثيرة منها الأربطة الخفيفة والأربطة اللاصقة والأربطة الأنبوبية والأربطة الضاغطة مثل أربطة الصدر والبطن والظهر ونظرا لعدم ملائمة المنتج المحلي المتوفر بالسوق للمتطلبات الوظيفية وخواص الراحة للمستهلك في التراكيب النسجية والخامات النسجية لذا فقد نبعث مشكلة البحث من استخدام الأساليب التنفيذية مثل المزدوج والمبطن في إنتاج الأربطة الطبية بهدف التعرف على تأثير الاختلافات لخامات اللحمة المستخدمة وهل يؤثر في التغلب على المشاكل التي تواجه المريض وكذلك تقليل المشاكل الصحية التي تصيب جلد الإنسان.

تساؤلات البحث:

- هل يحقق استخدام التركيب النسجي خواص وظيفية للأربطة الطبية؟
- هل الخامات المستخدمة تحقق الخواص الوظيفية للأربطة الطبية؟
- ما تأثير استخدام الأساليب التنفيذية في تحقيق الخواص الوظيفية للأربطة الطبية؟

مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في :-

١. قلة الدراسات التي تتناول تأثير التركيب النسجي على أقمشة الأربطة الطبية.

٢. قلة وجود الأربطة المصنعة بأسلوب الأقمشة المنسوجة في السوق المحلي.

هدف البحث:

يهدف البحث إلى:-

١. إنتاج أقمشة طبية منسوجة تفي بإحتياجات السوق المحلي.

٢. دراسة تأثير التراكيب النسجية على خواص أقمشة الأربطة الطبية

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في:-

١. المساهمة في تعزيز الصناعات النسجية المصرية.

٢. ندرة الدراسات التي تتناول تأثير التركيب النسجي على أقمشة الأربطة الطبية.

٣. ندرة وجود الأربطة المصنعة بأسلوب الأقمشة المنسوجة في السوق المحلي.

مجال البحث:

التركيب النسجي للأقمشة المزدوجة في الأربطة الطبية.

منهج البحث:

المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج شبه التجريبي.

حدود البحث:

١. الحدود الموضوعية: الخامات المستخدمة، وخامة القطن، وخامة القطن المخلوط

ببولي استر بنسبة فتلة قطن الى ثلاث فتل بولي استر، والتراكيب النسجية كالمبرد

١/٣ ومبرد ٣/١ في الإسلوب التنفيذي المبطن، وتركيب سادة ١/١ في الإسلوب

التنفيذي المزدوج، والإسلوب التنفيذي المبطن والإسلوب التنفيذي المزدوج.

٢. الحدود المكانية: ماكينة الدوبي بالمركز القومي للبحوث

الإطار النظري للبحث:-

١- الخامات النسجية المستخدمة بالتطبيقات العملية للبحث


١-١ القطن

يعتبر القطن هو العمود الفقري لتجارة المنسوجات العالمية فكل ألياف القطن تتكون من السليلوز الخالص والأقمشة القطنية كانت قد صنعت بواسطة قدماء المصريين وبالحضارات الصينية وكان يستخدم في التزيف والضمادات. (ZHONG, 2013,p.9)

الخواص الطبيعية للقطن:- (أحمد، ١٩٧٧، ص٧٤).

١. الرتبة: هي مقياس درجة نظافة القطن لتحديد جودته فمنه القطن طويل التيلة الذي يتميز بالنعومة والرقّة واللمعان وقطن متوسط التيلة أقل نعومة وقطن قصير التيلة يتصف بالخشونة وفقد اللمعان. (صبري، ٢٠١٣، ص٢٢).
٢. اللمعان: كما ذكرنا انه باختلاف الرتبة الخاصة بالقطن يتحدد اللمعان ومن الممكن الحصول على خيوط رفيعة ذات درجة عالية من اللمعان والملمس الناعم من خلال عملية المرسرة. (عبد السلام، ٢٠٠٠، ص١٧٣)
٣. المتانة: هي مقاومة الشعرة لقوى القطع المختلفة والقطن يتميز بالمتانة العالية وهو مبلل عنه وهو جاف.
٤. امتصاص الرطوبة: يمتص الرطوبة بدرجة كبيرة مما يساعد في استخدامه في الملابس الداخلية والأغراض الطبية.
٥. الاستطالة: يتميز بالمرونة لاحتوائه على مادة السليلوز وبالتالي يؤدي الى مرونة الخيط والمنتج النسجي والقطن لا يعتبر ذات مطاطية.
٦. تأثير الحرارة: يقاوم الحرارة بدرجة عالية لذلك يمكن غليه وكيه بمكواة مرتفعة الحرارة دون أن يتلف ولكن يحدث به انكماش بالغلى يصل إلى ٢٪.
٧. تأثير الماء على القطن: تضعف الماء تماسك جزيئات السليلوز ببعضها والإقلال من صلابة التركيب البنائي لأنها تتغلغل داخل الشبكة السليلوزية الموجودة بشعرة القطن وتبعد جزيئات السليلوز عن بعضها.

٨. تأثير التخزين: - يخزن القطن لفترة طويلة دون أن يتلف. (صبرى، ٢٠١٣، ص ٢٥).
 ٩. تأثير ضوء الشمس: - يتحول القطن تدريجياً إلى اللون الأصفر وكذلك يفقد قوته بالتدرج.
 ١٠. تأثير القلويات: له مقاومة عالية للقلويات وتنتفخ شعيرات القطن في الصودا الكاوية (المرسرة) ولكنه لا يتلف.
 ١١. تأثير الحشرات: القطن لا يتأثر بالعتة.
 ١٢. تأثير الطفيليات: تتغذى الطفيليات على الأقمشة القطنية وتقوم بتلفها.
- ويتميز القطن بالاستمرارية على المدى الطويل وإمكانية المعالجة المتعددة في أشكال عديدة من التجمعات والمساحة السطحية العالية. (Qin,2015,p.35)



شكل (١) المظهر السطحي لشعيرات القطن. (TExcoms, 2019, p194).


٢-١ البولستر :-

- هو ثاني أكثر الألياف استخداماً بعد القطن وهو من الألياف التركيبية التي تصنع من البترول وبعض المواد كيميائياً ويتم صنعه عن طريق البلمرة التكثيفية من إيثيلين جليكول وحمض تير فتاليك.
- عبارة عن خيوط مصنعة تكون فيها المادة المكونة للألياف عبارة عن أى بوليمر تخليقى طويل السلسلة يتركب من حوالي 85% من وزنه على الأقل من استرحامض كربوكسيلي أروماتى مستبدل، ولكن ليس بالتحديد وحدات تريفتالات مستبدلة.
- من الممكن أن يكون في شكل ألياف مستمرة أو ألياف قصيرة. (Hashim, 2020,P32)

تم إنتاج ألياف البولي استر تجاريا واستخدمت في غزل الخيوط من حوالي ١٩٥٠ ويطلق عليه اسم التريلين. (عزت، ٢٠٠٧، ص ٤٤).

طريقة إنتاج وتحضير البولي استر :-

عن طريق الغزل الانصهاري، وفي هذه الطريقة تغزل المادة وهي منصهرة وبدون أن تكون ذائبة حيث يتم صهر البوليمر ودفعه من خلال ثقوب المغازل التي تحدد النمر على أساس مقطعه وعدد شعيراته وتعرف بالخيوط المستمرة وتحدد طريقة الغزل أما أن تكون الخيوط لامعة أو مطفية وذات لون أبيض خام أو مصبوغ.



شكل (٢) يوضح السلسلة الأساسية لتكوين بوليمر البولي استر. (TExcoms, 2019, p198).

تبلغ متانة شعيرات البوليستر المستمرة ذات المتانة العالية تبلغ 6-7 جم / دنير. أما الشعيرات المستمرة ذات المتانة المتوسطة فتبلغ 4.5-5.5 جم / دنير والشعيرات القصيرة (الألياف) ذات المتانة العالية تبلغ 6-7.5 جم / دنير والمتوسطة من 4.0-5.0 جم / دنير.

(kajiwara, NaKjama T&mcIntyre, 1994,p64)

٣-١ الليكرا:

- هي ألياف صنعت لأول مرة في أربعينات القرن العشرين وهو مصنوع من بوليمر البولي يوريثان المجزأ ويتم استخدامه في الملابس بطريقتين إما في النسيج ممزوج مع غيره وإما في الربطات المرنة. (scott, 1980، p24)
- هو من الألياف الصناعية فجميع مكوناتها يتم انشاءها في ظروف معملية في حين أن الأجزاء المكونة التي يتم استخدامها لإنشاء المواد الكيميائية في نسيج الليكرا لها أصول عضوية، بحلول الوقت الذي تشكل فيه ألياف الليكرا فقد اعيدت صياغتها للحد الذي لا علاقة لها بالمكونات العضوية. (Teegarden، 2004، P149).

١-٣-١ سمات الليكرا:

١. يتميز بخصائص تشبه المطاط وبعد امتداده سيستعيد طوله الاصلى ١٠٠٪ ومن الممكن أن يمتد إلى سبعة أضعاف طوله ويعود. (الجوهري، ٢٠٠٧، ص ٥٥).
٢. يمكن صباغته بسهولة.
٣. له مقاومة كيميائية أفضل من المطاط.
٤. مقاوم لضوء الشمس
٥. قابلية عالية للتهوية.
٦. شديد المقاومة للحرارة.
٧. لا يتحلل بيولوجيا. (sewport، ص ٥٦)

الأساليب التنفيذية المستخدمة

- الأسلوب المزدوج:

هو أسلوب مختلف عن أساليب التشغيل العادية فيعتبر من المنسوجات المركبة، اذ تتكون هذه المنسوجات من قماشتين أو أكثر كل منهما منفصلة عن الأخرى أو متماسكة وقد تتبادل كل منهما الظهور مع الأخرى على سطح المنسوج في كل اتجاهى السداء واللحمة. (زاهر، ١٩٩٧، ص ١٥٩).

والقيمة الأساسية التي يتمتع بها هذا الأسلوب هو الحصول على نسيج محكم وذو متانة عالية إلى جانب أن هذه النوعية من الأقمشة تتيح العديد من الخواص الجمالية والوظيفية حيث يمكن استخدامها من الوجهين. (MAJUMDAR,2017,p2)

- الأسلوب المبطن:-

هو أسلوب يحتاج إلى سداء واحد ولحمتين أو أكثر بهدف الحصول على أقمشة ثقيلة الوزن وذلك بالمقارنة بالأنسجة التي تحتاج إلى سداء واحد ولحمة واحدة مع الاحتفاظ بدقة النسيج ونعومة سطح المنسوج. (Hamdani&shaker,2017,p4).

ومن الممكن في هذا الأسلوب أن تستخدم

- ١- لحمة للوجه ولحمة للظهر (البطانة).
- ٢- لحمتين للوجه ولحمة للظهر وذلك في الحالات التي تستعمل فيها لحمة سميكة للظهر.
- ٣- ثلاث لحمت للوجه ولحمة واحدة للظهر وذلك في حالة استعمال لحمة أكثر سمكا من الحالة السابقة للظهر.
- ٤- لحمتان للوجه ولحمتان للظهر.

٤-١ أقمشة الأربطة الطبية:

الأربطة الطبية من المنتجات النسيجية المستخدمة خارج جسم الإنسان فهي من الأجزاء الحيوية في عمليات الإسعافات الأولية المطلوبة في العديد من الحالات الحرجة وهي إما أن تكون منسوجة أو غير منسوجة أو تريكو وقد تكون مصنوعة من خيوط مرنة أو غير مرنة. (إسماعيل، ٢٠٠٧، ص٢).

١-٤-١ الخواص الوظيفية لأقمشة الأربطة الطبية:

يمكن أن تحدد خواص الأداء الوظيفي لأقمشة الأربطة الطبية والتعبير عنها بواسطة الخواص التي يتم قياسها معمليا فتعتمد قوة الأقمشة على المتانة ومقاومة الإجهاد التي تؤثر على العمر الاستهلاكي للأقمشة وكذلك الاستطالة ويتم التعبير عن الراحة بخواص نفاذية الهواء لتنظيم درجة حرارة الجسم (ويمكن القول: أن أقمشة الأربطة الطبية مقبولة إذا كانت تفي باحتياجات المستهلك).

٢-٤-١ الخواص الجمالية لأقمشة الأربطة الطبية:

ولكي يلائم المنسوج وظيفته الجمالية يتطلب توافر فيه بعض الخواص الضرورية للمظهر الجمالي لما لها من قدرة على زهاء الألوان وأن تكون مريحة للعين وهذا ينتج من استخدام لحمات بخامات مختلفة الألوان والتراكيب النسجية.

٣-٤-١ مراحل إنتاج أقمشة الأربطة الطبية


يتم تحضير خيوط السداء (الطولية) المستخدمة في إنتاج أقمشة الأربطة الطبية

وبعد ذلك مراحل النسيج وهي:-

١. فتح النفس (shedding): - يتم من خلالها فصل السداء إلى مجموعتين إحداهما ترتفع لأعلى ومجموعة تظل مكانها وهنا تحدث فراغا يسمى النفس حيث يمر مكوك للحمّة خلال هذا الفراغ. (TEXcoms,2019,p177).
٢. قذف اللحمّة (picking): - هي عملية مرور المكوك خلال النفس تاركا خيط اللحمّة ويقوم بنقلها بين جانبي النول والقذف للمكوك يحدث عن طريق أحد وسائل نقل اللحمّة وذلك على حسب النول.
٣. ضم اللحمّة (beating in): - يقوم المشط بالتحرك لضم آخر لحمّة تم قذفها إلى اللحمات السابقة عن طريق حركة الدف (المشط) ليتكون بذلك القماش. (حسن، ٢٠١٨، ص ٣٣).

٢- التجربة العملية للبحث:

تم إنتاج القماش على ماكينة الشريط الدوبي



شكل (٣) يوضح القماش المنتج على ماكينة الشريط

١-٢ الخامات المستخدمة

- سداء قطن ١٠٠٪، ليكرا مغلفة قطن نمرة ٣٩ قطن
- اللحمية من القطن نمرة ٢/١٥، قطن مخلوط ببولى استر بترتيب فتلة قطن نمرة (١/٣٠) إلى ٣ فتل بولى استر نمرة (٤٥٠ دنير).

٢-٢ مواصفة الماكينة المستخدمة

- ماكينة الشريط وعدد الدرا فيها ١٦ درأة
- مشط ٦ في السم ٤ فتل في الباب
- عدد فتل السم: - ٢٤ فتلة في السم
- عدد لحمات السم: - ٢٣ لحمة /سم.



شكل (٥) يوضح مواصفات الماكينة



شكل (٤) يوضح ماكينة الشريط المستخدمة





شكل (٦) يوضح القماش المنتج على الماكينة

-التركييب النسجية المستخدمة:

- مبرد ٣/١، ١/٣ في المبطن.

- سادة ١/١ في المزدوج.



شكل (٧) يوضح التركيب النسجي للمبطن

٣-٢ الاختبارات المعملية

جدول (١) الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها على الأقمشة المنتجة للبحث والتي توضح نتائج اختبار بعض الخواص الطبيعية واليكانيكية لعينات البحث

التجارب المستخدمة	اختبار قوة الشد	اختبار الاستطالة	اختبار مقاومة الإجهاد	اختبار نفاذية الهواء	اختبار وزن المتر المربع
١	٤٢٢,٦	٤١,٣٥	٢٢١,٨	١٣,٠٢	١,٨٩١٣
٢	٤١٧,٢	٣٥,٨٣	١٩٣,١	٢١,٤٢	١,٩٢٦٤٣٣
٣	٤٨٧,٧	٥٤,٨	٢٢٢,٩	٤٨,٥٨	١,٥٧١٢٣٣
٤	٣٢٤,٩	٤٠,٣٠	٢٤٩,٣	٣٧,٢٨	١,٥٣٤٩٦٧
٥	٤٠١,٥	٤٤,١٧	٢٢٤,٥	٢٥,٦	١,٦٤٣٨٦٧
٦	٣٧١,٦	٤١,٣٥	١٧٧,١	٢٩,٥٢	١,٦٤٣٦٣٣
٧	٥١٦	٣٠,٥٦	١٨٧,٣	٢٠,٢	١,٦١٤٣٦٧
٨	٥٣٣	٣٨,٩٧	١٨٤,٤	٣٢,٥٨	١,٣٦٠٨٣٣
٩	٥٥٩	٣٦,١٧	١٣٦,٢	٢٧,٤	١,٤١١٦٦٧
١٠	٥٣٩	٢٧,١٢	١١٣,٤	١٩,١٦	١,٣٦٠٨٣٣
١١	٥٦٥	٢٥,٢٣	١١٣,٢	١٥,٣٢	١,٣٣٤٥
١٢	٤٤٨,٣	٢٢,٣٨	١١٤,٠	١٨,٩٦	١,٣٨٣٤٦٧


النتائج والمناقشة: -

٤-٢ تأثير عوامل الدراسة على وزن المتر المربع

جدول (٢): نتائج تحليل التباين الثنائي لتأثير التركيب النسجي وخامة اللحمية على وزن المتر المربع.

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	مستوى المعنوية
الثابت	29.070	1	29.070	1373.297	.000
التركيب النسجي	.254	1	.254	11.998	.009
خامة اللحمية	.015	1	.015	.709	.424
التركيب النسجي * خامة اللحمية	.007	1	.007	.313	.591
الخطأ	.169	8	.021		
المجموع	29.514	12			

يوضح الجدول السابق تأثير اختلاف التركيب النسجي (مبطن أو مزدوج) واختلاف خامة اللحمية اللحمية (قطن أو قطن مخلوط ببولي استر) والتأثير التداخلي لكل منهم على وزن المتر المربع. من الجدول السابق يتضح أن اختلاف التركيب النسجي فقط له تأثير معنوي على وزن المتر المربع عند مستوى ثقة ٩٩٪. في حين أن باقي التأثيرات ليست معنوية.



شكل (٨) يوضح تأثير عوامل الدراسة على وزن المترالمربع

فالأسلوب التنفيذى المبطن أعلى من المزدوج أما الخامة لم تختلف اختلاف كبير.


٥-٢ تأثير عوامل الدراسة على قوة الشد:-

جدول (٣): نتائج تحليل التباين الثنائي لتأثير التركيب النسجي وخامة اللحم على قوة الشد.

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	مستوى المعنوية
الثابت	2600096.803	1	2600096.803	1098.446	.000
التركيب النسجي	44994.253	1	44994.253	19.008	.002
خامة اللحم	15.870	1	15.870	.007	.937
التركيب النسجي * خامة اللحم	4848.120	1	4848.120	2.048	.190
الخطأ	18936.553	8	2367.069		
المجموع	2668891.600	12			

يوضح الجدول السابق تأثير اختلاف التركيب النسجي (مبطن أو مزدوج) واختلاف خامة اللحم (قطن أو قطن مخلوط ببولى استر) والتأثير التداخلي لكل منهم على قوة الشد.

من الجدول السابق يتضح أن اختلاف التركيب النسجي فقط له تأثير معنوي على قوة الشد عند مستوى ثقة ٩٩٪. في حين أن باقي التأثيرات ليست معنوية.



شكل (٩) يوضح تأثير عوامل الدراسة على قوة الشد


يتضح أن قوة الشد للأسلوب التنفيذي المبطن أعلى من الأسلوب التنفيذي المزوج ولم تختلف باختلاف الخامة.

٦-٢ تأثير عوامل الدراسة على الاستطالة

جدول (٤): نتائج تحليل التباين الثنائي لتأثير التركيب النسجي وخامة اللحمية على الاستطالة

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	مستوى المعنوية
الثابت	16003.794	1	16003.794	315.710	.000
التركيب النسجي	498.843	1	498.843	9.841	.014
خامة اللحمية	1.300	1	1.300	.026	.877
التركيب النسجي * خامة اللحمية	5.838	1	5.838	.115	.743
الخطأ	405.532	8	50.692		
المجموع	16003.794	12			

يوضح الجدول السابق تأثير اختلاف التركيب النسجي (مبطن أو مزدوج) واختلاف خامة اللحمة اللحمة (قطن أو قطن مخلوط ببولي استر) والتأثير التداخلي لكل منهم على الاستطالة. من الجدول السابق يتضح أن اختلاف التركيب النسجي فقط له تأثير معنوي على الاستطالة عند مستوى ثقة ٩٥٪. في حين أن باقي التأثيرات ليست معنوية.



شكل (١٠) يوضح تأثير عوامل الدراسة على الاستطالة

فالأسلوب التنفيذي المبطن حقق أعلى استطالة عن الأسلوب التنفيذي المزدوج كما أن خامة القطن أثرت عن القطن المخلوط ببولي استر.

٧-٢ تأثير عوامل الدراسة على نفاذية الهواء للأقمشة

جدول (٥): نتائج تحليل التباين الثنائي لتأثير التركيب النسجي وخامة اللحمة على نفاذية الهواء للأقمشة

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	مستوى المعنوية
الثابت	7958.810	1	7958.810	71.616	.000
التركيب النسجي	145.603	1	145.603	1.310	.285
خامة اللحمة	44.545	1	44.545	.401	.544
التركيب النسجي * خامة اللحمة	48.481	1	48.481	.436	.527
الخطأ	889.049	8	111.131		
المجموع	9086.488	12			

يوضح الجدول السابق تأثير اختلاف التركيب النسجي (مبطن أو مزدوج) واختلاف خامة اللحمية اللحمية (قطن أو قطن مخلوط ببولي استر) والتأثير التداخلي لكل منهم على نفاذية الهواء للأقمشة. من الجدول السابق يتضح جميع تلك التأثيرات ليست معنوية.



شكل (١١) يوضح تأثير عوامل الدراسة على نفاذية الهواء


٢-٨ تأثير عوامل الدراسة على مقاومة الإجهاد

جدول (٦): نتائج تحليل التباين الثنائي لتأثير التركيب النسجي وخامة اللحمية على مقاومة الإجهاد

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	مستوى المعنوية
الثابت	380635.320	1	380635.320	393.630	.000
التركيب النسجي	16148.003	1	16148.003	16.699	.004
خامة اللحمية	481.333	1	481.333	.498	.501
التركيب النسجي * خامة اللحمية	1386.750	1	1386.750	1.434	.265
الخطأ	7735.893	8	966.987		
المجموع	406387.300	12			

يوضح الجدول السابق تأثير اختلاف التركيب النسجي (مبطن أو مزدوج) واختلاف خامة اللحمية اللحمية (قطن أو قطن مخلوط ببولي استر) والتأثير التداخلي لكل منهم على مقاومة الإجهاد.

من الجدول السابق يتضح أن اختلاف التركيب النسجي فقط له تأثير معنوي على مقاومة الإجهاد عند مستوى ثقة ٩٩٪. في حين أن باقي التأثيرات ليست معنوية.



شكل (١٢) يوضح تأثير عوامل الدراسة على مقاومة الإجهاد

يتضح أن الأسلوب التنفيذي المزوج حقق أعلى مقاومة للإجهاد من الأسلوب التنفيذي المبطن كما ان الخامة لم تؤثر تأثيراً ملحوظاً.

نتائج البحث:

بالنسبة لوزن المترالمربع:-

- يمكن الحصول على أعلى وزن للأسلوب التنفيذي المبطن بتركيب المبرد ٣ / ١ ، مبرد ٣/١ عن الأسلوب التنفيذي المزدوج بالتركيب النسجي السادة ١ / ١ في الوجه والظهر وذلك لأن المبطن يتميز بوجود لحامات سميكة تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير على الرغم من أن المزدوج عبارة عن طبقتين ولكن يتميز المبطن عنه أن وزنه يكون أكبر من المزدوج كما أن الخامة لم تؤثر تأثر ملحوظ وهذا التركيب النسجي حقق أفضل الخواص الوظيفية للرباط الطبي.

بالنسبة لقوة الشد:-

- قياسات قوة الشد كانت عالية في الأسلوب التنفيذي المبطن عن الأسلوب التنفيذي المزدوج لأن المزدوج يوجد بينه مسافات بينية تعمل على تقليل الشد ويقلل من المتانة عن المبطن وهذا يميز الرباط الطبي لأن من متطلباته أن يكون الشد عالي.

بالنسبة للاستطالة:-

- الأسلوب التنفيذي المبطن حقق أعلى استطالة عن الأسلوب التنفيذي المزدوج وذلك لأن التناسب بين قوة الشد والاستطالة طردى فكلما زادت قوة الشد زادت الاستطالة معه فالمبطن أعلى في قوة الشد وبالتالي في الاستطالة وهذا حقق الغرض الوظيفي لكي يسهل ارتدائه ولا يسبب ضيق للمريض.

بالنسبة لنفاذية الهواء:-

- أثرت الأساليب التنفيذية على نفاذية الهواء وكان الأسلوب التنفيذي المبطن أعلى من المزدوج أما الخامة للحمة لم تؤثر بشكل كبير فالتركيب حقق النفاذية وهي من الخواص الوظيفية للأربطة الطبية لكي تسمح بمرور الهواء حتى لا يتأذى المريض من ارتدائه.

بالنسبة لمقاومة الإجهاد:-

- خاصية مقاومة الإجهاد من الخصائص الوظيفية التي تأثرت بالأسلوب التنفيذي للأقمشة المزدوجة عن الأقمشة المبطنة فكلما كانت مقاومة الإجهاد أعلى كلما كانت

العينة لا تصلح أما إذا كانت قليلة كانت العينة أفضل العينة لكي لا تتراخي بسهولة وهذه الخاصية هامة للرباط الطبى وذلك لأن مقاومة الإجهاد تتناسب عكسيا مع قوة الشد والاستطالة فكلما كانت مقاومة الإجهاد أعلى كانت قوة الشد أقل والعكس.

- الخامة لم تؤثر بشكل كبير فى خواص الاداء الوظيفى لأقمشة الأربطة الطبية.

التوصيات

١. دراسة اختلاف التراكيب النسجية للوصول إلى أفضل النتائج مما ينعكس على الخواص الوظيفية لأقمشة الأربطة الطبية.
٢. إجراء المزيد من الإختبارات المعملية والعملية على نوعيات متشابهة من العينات النسجية تحت البحث للتوصل إلى تأثيرات متغيرات البحث على خواص أخرى لم تشملها هذه الدراسة.
٣. العمل على مزيد من البحث والاهتمام بالأربطة الطبية والإبداع بها.

المراجع

أولاً المراجع العربية:

١. أحمد، إسماعيل رأفت عمر. (١٩٧٧). تكنولوجيا خامات النسيج الصناعية وتطبيقاتها العملية في الأشياء المبتكرة. رسالة ماجستير، كلية التربية الفنية بالزمالك، جامعة حلوان.
٢. إسماعيل، شيماء إسماعيل. (٢٠٠٧). تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية للأقمشة على الخواص الوظيفية لبعض أقمشة الأربطة الطبية. رسالة ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.
٣. الجوهري، فاطمة سعيد حسن. (٢٠٠٦). تحقيق المعايير العلمية لاستخدام الليكرا في إنتاج أقمشة الدنيم لملايس العمال. رسالة دكتوراه، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.
٤. حسن، ياسر محمد عيد. (٢٠١٨). تكنولوجيا النسيج والتراكيب النسجية، كلية التصاميم
٥. زاهر، مصطفى مرسى. (١٩٩٧). التراكيب النسجية المتطورة، دار الفكر العربي.
٦. صبرى، محمد. (٢٠١٣). خامات النسيج، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.
٧. عبد السلام، أمل محمود. (٢٠٠٠). استحداث تصميمات مبتكرة للشريط النسجي مستوحاة من الأشرطة الزخرفية الفاطمية. رسالة ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.
٨. عزت، مصطفى. (٢٠٠٧). دراسة تأثير عملية التجهيز على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة البوليستر لتحقيق أفضل المعايير العلمية لإنتاج أقمشة السيدات. رسالة دكتوراه، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.
٩. متولي، فاطمة على. (٢٠١٥). برنامج الغزل والنسيج والتريكو - كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.
١٠. وجيه، منى على أحمد. (٢٠٠٤). دراسة تحسين المواصفات البنائية للأربطة الطبية مقومة الأعضاء المنتجة محلياً. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.

ثانياً المراجع الأجنبية

1. Behera. B.K-Hari.p. k (2010)" Woven textile Structure WOODHEAD PUBLISHING LIMITED.
2. Hamdani. yasir Nawab syed Talha Ali. shaker Khubab. (2017) Structural Textile Design-Khubab shaker-CRCPress.
3. Hashim. Eng El sayed El shahat Ismail. (2020) "Treatment of cellulosic fabrics and Its Blends with Extracts of Natural Materials for use in Medical purposes with printing style “. Hellwan university –Faculty of Applied Arts – Textile printing, Dyeing and finishing Department.
4. MAJUMDAR. ABHIJIT. (2017) "PrINCIPLES OF woven FaBRIC MANUFACTURING" -CRC Press.
5. Nakajima. T, kajiwara. k&mcIntyre J. E (1994) Advanced fibers spinning technology- woodHEAD PUBLisHING LiMITED-cambridge. England.
6. Scott M S Sue. (1980)"Textile Fibers" RMIT university – Page 24. Qin. Yimin. (2015) Medical Textile Materials, Wood HEAD PuBLishing.
7. Teegarden. David. (2004) - Polymer chemistry-NATIONAL SCIENCE TEACHERS ASSOCIATIoN – ArLington, Virginia- page 149
8. TEXCOMs. (2019) Textile Technology know ledge series, volume1, Textile solution, MARch.
9. ZHONG. WEN. (2013)." HEAltH CARE and MEDICAL TEXTILES University of Manitoba, DE Stech Publications.

ثالثاً المواقع الإلكترونية

1. www.sewport.com/fabrics.directory/lycra-fabri

The Effect of Altering Weave Structures on the Performance Efficiency of Medical Ligaments

Prof. Dr. Heba Abd Elaziz Shalaby

Professor of Textile Design, Department of Spinning and Weaving,
Faculty of Applied Arts –Banha university

Dr_heba.shalaby@yahoo.com

Prof. Dr. Gamal Abd el Hameed Radwan

Professor of Textile Design,
Department of Spinning and Weaving,
Faculty of Applied Arts - Helwan University

Drgamalraadwan10@gmail.com

Engineer. yasmeeen Magdy Atia

Department of Spinning and Weaving,
Faculty of Applied Arts- Banha University

Ym471017@gmail.com

Abstract:

The functional performance of any type of fabric depends on whether it has mechanical and physical properties that are suitable for this performance, and these properties change according to the group of elements of the structural exchange of fabrics.

According to the differences, different weft materials and densities were drawn, as well as the interlocking method (texture), especially those fabrics using the double weave method and the quilted method.

In the study of this research, the extent of the effect of the double fabric method and the quilted fabric method on some of the functional properties of the produced fabrics is studied plain 1/1 double, quilted 1/3-3/1 twill), with two raw materials of weft (cotton, cotton mixed with polyester), and weft densities. A number of tests were conducted to measure the physical and mechanical properties of the samples under study according to standard specifications.

Key Words: Medical Ligaments; Double Weave; Quilted Weave.

