



# JHE

## مجلة الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية

<https://mkas.journals.ekb.eg>

الترقيم الدولي للطباعة 2735-5934  
الترقيم الدولي اون لاين 2735-590X

الملابس والنسيج

### تحسين بعض خواص الملابس الرياضية باستخدام تقنية النانو وبعض المستخلصات الطبيعية

سكينة أمين، أسماء السيد، هاجر سليمان

قسم الملابس والنسيج، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، شبين الكوم، مصر

<b>الملخص العربي:</b> تعد الملابس الرياضية من أسرع القطاعات الصناعية نمواً؛ حيث شهدت في الآونة الأخيرة تطورات ملحوظة سواء في عملية الغزل والنسيج أو في عمليات التجهيز لإكسابها خواص معينة، ومن هذا المنطلق قامت الباحثة باستخراج محاليل من بعض المستخلصات الطبيعية من قشور البرتقال والبندق تصلح لمعالجة خامة "التركيب القطن" بأسلوب "الصبغة"؛ حيث جرت المعالجة باستخدام تركيزات مختلفة منها. وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند ( $\alpha < 0.05$ ) لصالح المعالجة بالمحلول المستخرج من قشر البرتقال (تركيز 10%) على زيادة سمك الخامة مقارنة بتركيزي (20%، 30%) من ذات المحلول، ولصالح المحلول المستخرج من قشر البندق تركيز (20%، 30%) ولصالح المعالجة بتركيز (3%) بالنانو سيلفر في ذات الخاصية. كما جاءت النتائج دالة إحصائياً في خاصية "نفاذية الهواء" لصالح المعالجة بمستخلص قشر البرتقال (تركيز 30%) مقارنة بتركيزي (10%، 20%)، وبمتوسط أعلى من قشر البندق عند نفس التركيز، ولصالح المعالجة بالنانو سيلفر تركيز (3%). كما أظهرت النتائج دلالة الفروق الاحصائية لصالح المعالجة بمحلول قشر البرتقال وقشر البندق والنانو سيلفر تركيز (30%، 30%، 3%) على مقاومة البكتريا مقارنة ببقية التركيزات المستخدمة في الدراسة من ذات المحاليل.	<b>نوع المقالة</b> بحوث أصلية
	<b>المؤلف المسئول</b> هاجر سليمان <a href="mailto:hagersoliman211@gmail.com">hagersoliman211@gmail.com</a> الجوال +2 01012850752 DOI:10.21608/mkas.2024.222821.1243
	<b>الاستشهاد الي:</b> أمين واخرون، ٢٠٢٤: تحسين بعض خواص الملابس الرياضية باستخدام تقنية النانو وبعض المستخلصات الطبيعية. مجلة الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، المجلد ٣٤ (العدد الثاني) الصفحات من ٢٧٧-٢٨٩
	<b>تاريخ الاستلام:</b> ٨ أغسطس ٢٠٢٣ <b>تاريخ القبول:</b> ٣ فبراير ٢٠٢٤ <b>تاريخ النشر:</b> ١ ابريل ٢٠٢٤

الكلمات الكاشفة: تجهيز، ملابس رياضية، نانو، مستخلصات طبيعية، قشر برتقال، قشر بندق

طبيعتها وحاجتها الملحة إلى تحسين خواصها، أي أن تكنولوجيا النانو قد أنشئت تقنيات جديدة لإنتاج الملابس الرياضية العملية. (2)

#### مشكلة البحث :

- ما هي إمكانية الاستفادة من تحسين بعض الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الرياضية من خلال صباغتها ببعض المستخلصات الطبيعية؟

#### مقدمة ومشكلة البحث

تعد الملابس الرياضية من أهم أنواع الملابس التي يجب أن تتوفر بها بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية بها مثل: المتانة والنعومة وقوة الإمتصاص ونفاذية الهواء ومقاومة الانفجار بما يدعم الأداء الوظيفي الجيد لها. (1)  
وقد أمكن الاستفادة من تقنية النانو لزيادة الأداء والكفاءة والراحة بشكل كبير في تلك الملابس؛ فاستخدمت المواد النانوية على نطاق واسع في الملابس الرياضية خلال العقد الماضي، وذلك بحكم

- 2- توجد فروق في (سمك الخامة - وزن الخامة - نفاذية الهواء - قوة الامتصاص التوصيل الحراري - مقاومة البكتريا) تعزى لمتغير تركيز المعالجة بمستخلص قشر البندق.
- 3- توجد فروق في (سمك الخامة - وزن الخامة - نفاذية الهواء - قوة الامتصاص - التوصيل الحراري - مقاومة البكتريا) تعزى لمتغير تركيز المعالجة بالنانو سيلفر.

### إجراءات البحث :

- استخلاص الصبغة من كل من قشور ثمرة البرتقال وقشور ثمرة البندق.
- عمل حمامات صبغة بمحلول المرشح من قشور البرتقال والبندق لخامة (التريكو قطن 100%).
- إجراء تجهيز لخامة (التريكو قطن) باستخدام النانو سيلفر وبعض المثبتات الخاصة بالمعالجة.
- إجراء اختبارات لخواص (اختبار وزن المتر المربع - اختبار سمك الأقمشة - اختبار درجة نفاذية الأقمشة للهواء - اختبار قوة الامتصاص بالزمن - معامل التوصيل الحراري) للعينات المراد اختبارها.

### أدوات البحث :

- أقمشة تريكو (جيسية قطن 100 % ) .
- صبغة قشر البرتقال - صبغة قشر البندق - جزيئات الفضة النانوية.
- الاختبارات المعملية للخواص الطبيعية للأقمشة (اختبار مقاومة البكتريا- اختبار سمك القماش - اختبار وزن المتر المربع - اختبار درجة نفاذية الأقمشة للهواء - اختبار قوة الامتصاص اختبار معامل التوصيل الحراري).

### مصطلحات البحث :

#### الخواص الطبيعية للملابس الرياضية

هي وظائف خاصة ومميزة فلا بد أن تتحلى الملابس الرياضية بخصائص معينة لتلبية العديد من المتطلبات المتوقعة منها وهذه الخصائص لا بد وأن توفرها الخامات التي تصنع منها الملابس الرياضية ألا وهي<sup>(3)</sup> العزل الحراري ، امتصاص الرطوبة ، مضادة للبكتريا ، مقاومة الأشعة فوق بنفسجية<sup>(4)</sup> . وتختلف هذه الخصائص تبعاً لطبيعة اللعبة أو الرياضة التي يمارسها اللاعب.

#### الملابس الرياضية Sportswear :

هي الملابس المناسبة للارتداء أثناء عمل الرياضات والانشطة البدنية حيث أن الجسم أثناء عمل الرياضة ينتج كمية هائلة من الحرارة

- ما هو الفارق بين طريقتي تجهيز ومعالجة الأقمشة بالصبغات الطبيعية ، وتقنية النانو؟

- ما هي أفضل طريقة تجهيز للأقمشة محل الدراسة تحسن من الأداء الوظيفي للملابس الرياضية ؟

### أهداف البحث :

- تحسين الأداء الوظيفي للملابس الرياضية باستخدام صبغات آمنة بيئياً
- مقارنة بين طريقتي تجهيز ومعالجة الأقمشة محل الدراسة بالمستخلصات الطبيعية وتقنية النانو.
- تحديد أفضل طريقة تجهيز للأقمشة محل الدراسة تحقق الغرض الوظيفي لها .

### أهمية البحث :

- تفعيل دور الصبغات الآمنة بيئياً في مقاومة البكتريا.
- الوصول الى انتاج منتج ملبسي صديق للبيئة
- مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الملابس الرياضية عن طريق إستخدام تقنية النانو الحديثة.

### منهج البحث :

- يتبع هذا البحث المنهج التجريبي لدراسة تحسين خواص الملابس الرياضية باستخدام تقنية النانو وبعض المستخلصات الطبيعية.

### حدود البحث :

- يقتصر هذا البحث على تحسين وتطوير بعض خواص أقمشة الملابس الرياضية عن طريق استخدام بعض تقنيات النانو وبعض المستخلصات الطبيعية من قشور النباتات ودراسة تأثيرها على مقاومة البكتريا ونفاذية الماء.

حدود مكانية: المعهد القومي للقياس والمعايرة بالهرم - الجيزة - القاهرة. مركز التحاليل الدقيقة بكلية علوم - جامعة القاهرة.

حدود زمنية: تمت الدراسة في فترة ما بين 2021م - 2023م .

### حدود موضوعية :

- أقمشة تريكو (جيسية قطن 100 % ) .
- جسيمات الفضة النانومترية .
- مستخلصات طبيعية من قشور البرتقال والبندق.

### فروض البحث :

- 1- توجد فروق في (سمك الخامة - وزن الخامة - نفاذية الهواء - قوة الامتصاص - التوصيل الحراري - مقاومة البكتريا) تعزى لمتغير تركيز المعالجة بمستخلص قشر البرتقال.

(10) التي هدفت إلى دراسة إمكانية الاستفادة من ألياف الميكروفيبير في إنتاج ملابس رياضية ذات خواص وظيفية وجمالية عالية للسيدات والتي أظهرت أفضلية الميكروفيبير على البولي استر في خواص قوة الشد والإستطالة.

### ثالثاً الدراسات السابقة الخاصة بمحور النانو :

ومن الدراسات التي سعت إلى توظيف النانو تكنولوجي في مجال المنسوجات دراسة (11) التي هدفت إلى دراسة إمكانية تطبيق المعالجة بتقنية النانو تكنولوجي للضمادات الطبية لتفي بالغرض الوظيفي وتوصلت إلى أن مجموعة الضمادات المعالجة بنانو يورات الزجاج ونانو الفضة الضمادة من نوع خامة البوليستر ودراسة (2) التي هدفت إلى الكشف عن الخصائص الفعالة والمؤثرة في المعالجات الكيميائية لأقمشة ملابس الجمباز، والتي توصلت إلى أثر استخدام ألياف البولي ستر المعالج بجزيئات الفضة النانوية على خاصية "طرده الماء"، ودراسة (12) التي هدفت إلى التعرف على تكنولوجيا النانو وأنواعها وتطبيقاتها في مجال الملابس الذكية وتوصلت إلى إنتاج ملابس رياضية ذات مقاومة عالية للبكتريا والميكروبات.

### رابعاً الدراسات السابقة الخاصة بمحور

#### المستخلصات الطبيعية :

ومن الدراسات التي تناولت الاستفادة من المستخلصات الطبيعية دراسة (13) التي هدفت إلى دراسة بعض أنواع الصبغات الآمنة بيئياً ومدى إمكانية إستخدامها للحد من التلوث وتوصلت إلى وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى 05, بين مستويات الأقمشة الوريبة ودراسة (14) التي هدفت إلى تقليل نسبة التلوث البيئي وذلك بإستخدام الصبغات الطبيعية المستخلصة من مصادر نباتية وتوصلت إلى الخيوط الصوف المخلوطة أعطت أعلى درجات الثبات للثلاثة صبغات بالتساوي ولكن بإختلاف المثبت وطريقة التثبيت لكل منها،، ودراسة (15) التي هدفت إلى استخراج صبغات طبيعية من النباتات المتاحة والمتوفرة في الطبيعة، والتي توصلت إلى إمكانية إستخدام الصبغات الطبيعية المقترحة في طباعة ملابس الأطفال لتوفير أكبر قدر من الأمان البيئي فيها بألوان جذابة.

#### الإطار النظري:-

##### التجهيز:

يقصد بالتجهيز العمليات التي تهدف إلي إكساب الخامة خواص وصفات معينة كإكسابها مناعة مرغوباً فيها، كالمناعة ضد الأشتعال ، نفاذ الماء ، العفن ، الكرمشة ، أو إعطائها مظهراً وصفة خاصة مثل لمعان الخامات أو الكي الصناعي الدائم بذلك

المتزايدة كلما زادت مدة التدريب لذا يجب ان تتوفر في الملابس الرياضية خواص وظيفية محددة من شأنها أن تساعد في سهولة عملية التنفس وسريان الدورة الدموية وحرية الحركة والمتانة.(5)

### تكنولوجيا النانو :- Nanotechnology

وهو جزء من الألف من الميكرومتر أى جزء من المليون من المليمتر، والمقدرة التكنولوجية على تخليق المواد النانوية والتحكم فى بنيتها الداخلية عن طريق إعادة هيكلة وترتيب الذرات والجزيئات المكونة لها، مما يضمن الحصول على منتجات متميزة وفريدة توظف فى التطبيقات المختلفة.(1)

#### المستخلصات الطبيعية natural extracts:

مواد مستخلصة من أصل نباتي كـمستخلصات الأعشاب الطبية من أجزاء النباتات المختلفة مثل الجذور والأوراق والأغصان والثمار (6)

#### الدراسات السابقة:

لقد أنضحت أهمية كل من التجهيز والملابس الرياضية والنانو والمستخلصات الطبيعية كما جاء فى العديد من الدراسات السابقة:-

#### أولاً الدراسات السابقة الخاصة بمحور التجهيز :

ومن الدراسات التي تناولت عمليات التجهيز دراسة (7) التي هدفت إلى التوصل لأنواع البكتريا والفطريات ونسب مقاومة الأقمشة الغير منسوجة المعالجة بالقسط الهندي، وتوصلت الدراسة إلى إن معالجة القماش محل الدراسة بالقسط الهندي عند تركيز ١٠% مع بكتريا Escherichia Coli(G<sup>+</sup>) عمل على وجود تأثير مادة المعالجة على البكتريا ذات نسبة مرتفعة تصل إلى ١٢ سم، ودراسة (8) التي هدفت إلى الاستفادة من المواد الطبيعية وتطبيقات تكنولوجيا النانو فى تجهيزات الأقمشة الطبية والتي أظهرت الأثر الإيجابي للمعالجة بمادة "كربوكس مثيل الكركميد" (تركيز 25 جم/ لتر) على خاصية "نفاذية الهواء".

#### ثانياً الدراسات السابقة الخاصة بمحور الملابس

##### الرياضية :

ومن الدراسات المرتبطة بمحور الملابس الرياضية دراسة (9) التي هدفت إلى التوصل لأفضل خامة تعطي أفضل خواص أداء الملابس الوقائية للعبة التايكوندو وتوصلت إلى أن الفروق فى وزن المتر المربع للعينات (12) مقارنة بالعينة الأصلية أتضح أن العينة الأصلية هي أخف وزناً من العينات رقم (1,2,3,4,5,6,7,9,12) بينما أعلى وزناً من العينات رقم

## الصبغات الطبيعية المستخدمة في البحث :- صبغات طبيعية نباتية (قشور البرتقال) :

يُهدر القشر عموماً بينما تستخدم ثمار الحمضيات بشكل أساسي في صناعات معالجة العصير. يتم تكوين كميات كبيرة جداً من المنتجات الثانوية كنفائات أثناء إنتاج عصائر الحمضيات. يمكن أيضاً تقليل تلوث البيئة من خلال هذا. قشور البرتقال غنية بالعناصر الغذائية التي يمكن استخدامها كأدوية أو كمكملات غذائية أيضاً. البرتقال هو الشجرة دائمة الخضرة و يبلغ ارتفاع الشجرة بشكل عام 9-10 سم. (21)

## صبغات طبيعية نباتية (قشور البندق) :

تمثل النفايات الناتجة عن حصاد البندق حوالي 42 ٪ من إجمالي الكتلة الحيوية. زادت كمية النفايات الناتجة عن العمليات الصناعية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بدأت العديد من الصناعات في إنتاج أنواع مختلفة من المنتجات الثانوية الغنية بالمركبات القيمة التي يمكن إعادة تدويرها، يمكن أن يؤدي توصيفها وتقييمها إلى تحويلها إلى منتجات عالية القيمة مع تطبيقات في مجالات مختلفة. (22)

## الدراسة العملية:

### الخامة المستخدمة:

تم استخدام تريكو لحمة (جيرسية قطن 100%) ويوضح الجدول (1) مواصفات الخامة المستخدمة

جدول (1): مواصفات الخامة المستخدمة

التركيب البنائي	جيرسيه
عرض القماش	56,6 بوصة
عدد الصفوف	34 / بوصة
عدد الأعمدة	39 / بوصة
وزن الباردة المربعة	148,5 جم

### مواد التجهيز المستخدمة:

مستخلص قشر البرتقال، مستخلص قشر البندق، محلول نانو السيلفر تركيز 1%، 2%، 3%.

### المواد الكيميائية المستخدمة

كبريتات النحاس، كبريتات أمونيوم، كلوريد الصوديوم، ماء مقطر كمذيب للصبغة ومكون أساسي لحمام الصباغة.

### بيانات التشغيل :

### الاختبارات التي تم إجراؤها على الأقمشة المصبوغة:

اختبار سمك الأقمشة (مم)، اختبار وزن المتر المربع (جم/م<sup>2</sup>)،

تشمل عمليات التجهيز جميع العمليات التي تجري علي الأقمشة بعد نسجها حتي تصبح جاهزة للاستعمال. (16)

## التجهيز المقاوم للبكتريا :

البكتريا والفطريات :

هي كائنات دقيقة لا تري بالعين المجردة ولكنها تواجه الإنسان وترافقه بأشكال مختلفة. (17)

### الهدف من معالجة الأقمشة بمواد مقاومة البكتريا :-

- 1- حماية المستخدم للمنتجات النسجية ضد البكتريا والفطريات الناتجة عن التعرق اثناء ممارسه الرياضة.
- 2- حماية الألياف النسجية والحفاظ علي أدائها الوظيفي من التحلل البيولوجي المسبب من فطريات العفن.
- 3- زيادة العمر الافتراضي أو الاستهلاك للمنتج .
- 4- منع نقل وانتشار الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض . (18)

## علم النانو :

هو ذلك العلم الذي يعتني بدراسة وتوصيف مواد النانو وتعين خواصها وخصائصها الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية مع دراسة الظواهر المرتبطة الناشئة عن تصغير أحجامها. (17)

### أشكال المواد النانوية :

- النقاط الكمية
- الكرات النانوية
- الأنابيب النانوية
- الاسلاك النانوية (17)
- الفولورين
- الجسيمات النانوية
- الألياف النانوية

### يستخدم في بناء المنتج النانومتري أحد النظامين الآتين :

- 1- نظام البناء من القمة إلى القاعدة : ويعني تصغير وحدات البناء حتى مستوى النانومتر.
- 2- نظام البناء من القاعدة إلى القمة : ويعني تكبير الوحدات البنائية بإدخال ذرات أو جزيئات فردية في تفاعلات لتكوين مواد كيميائية ومواد بيولوجية، ثم إدخال هذه المواد في بناء مكونات نانومترية. (19)

## الصبغات الطبيعية :

إن الصبغات الطبيعية تعرف على أنها تلك المواد الملونة التي عند اضافتها أو تطبيقها على الخامة تعطيها لونا ولكنها مستخرجة من أصول طبيعية وقد قسمت هذه الصبغات بطرق مختلفة تبعاً لأصولها (نباتية - حيوانية - معدنية) ، تركيبها الكيميائي ، ترتيبها الأبجدي ، لونها ، وكذلك تبعاً للجزء المستخدم. (20)

- 2- عملية الصباغة : يتم تحضير حمامات صباغة مختلفة لكل نوع من الصبغات المستخلصة مع درجات حرارة مختلفة (60 – 75 – 100 درجة مئوية) و أزمنة مختلفة (15 – 30 – 45 دقيقة)
- 3- كبريتات النحاس، كبريتات أمونيوم، كلوريد الصوديوم (5 – 10 – 20 جرام) من كل مثبت.

### خطوات التجربة للنانو:

يتم المعالجة بالنانو علي ثلاث مراحل وفي الثلاث مراحل يتم استخدام تركيزات مختلفة من مادة النانوسيلفر من (1 جرام ، 2 جرام ، 3 جرام) مع قطرات من حمض الخليك وملح الجلوبر في أزمنة من 50 إلي 60 دقيقة .

### نتائج البحث ومناقشتها:

#### اختبارات الفروض:

أثر المعالجة بالمحاليل المستخلصة من قشر البرتقال على الخواص موضع الدراسة :

1-2 توجد فروق في (سلك الحمامة - وزن الحمامة - نفاذية الهواء - قوة الامتصاص - التوصيل الحراري - مقاومة البكتريا) تعزى لمتغير تركيز المعالجة بمستخلص قشر البرتقال.

لتحديد دلالة الفروق بين المتوسطات تم إجراء اختبار "التباين الأحادي" ANOVA كما هو موضح في الجدول (3).

اختبار درجة نفاذية الأقمشة للهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث)، اختبار قوة الامتصاص بالزمن (ث)، معامل التوصيل الحراري وات/م<sup>2</sup>/م<sup>5</sup>، مقاومة البكتريا

Inhepation zone

بوضع الجدول (2) بيانات التشغيل

### جدول (2) : بيانات التشغيل للمعالجة

تفاصيل حمامات الصباغة	بيانات التشغيل
الخامة	خامة تريكو قطن (جيرسية) 100%
كمية المستخلص	100 جرام قشر من كل مستخلص
تركيزات المستخلصات	من مستخلص قشور البرتقال 10% - 20% - 30%
	من مستخلص قشور البندق 10% - 20% - 30%
كمية الماء المقطر	1000 سم <sup>3</sup> لكل مستخلص
كمية المثبتات	5 - 10 - 20 جرام من كل مثبت
الأزمنة	15 - 30 - 45 دقيقة
درجات الحرارة	60 - 75 - 100 درجة مئوية

### خطوات التجربة للمستخلصات الطبيعية:

1- إجراءات استخلاص الصبغة: يتم استخلاص الصبغة من قشور البرتقال والبندق حيث يتم استخلاص محلول الصباغة من أخذ القشرة الخارجية لثمار البرتقال والبندق ثم يتم وزن كمية القشر المستخلصة و وزن الأناء المستخدم في النقع مع القشر لمعرفة وزن القشر ويتم قياس لكل 100 جرام من القشر لتر واحد من الماء المقطر وتركهما في الماء مدة لا تقل عن 24 ساعة ثم يتم ترشيح المحلول جيداً عدة مرات باستخدام قمع ترشيح.

### جدول (3): نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق تبعاً لمتغير "تركيز المعالجة بمستخلص قشر البرتقال"

الدلالة الإحصائية	قيمة ف المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مصدر التباين
0.000	512.563	0.000	3	بين المجموعات
		0.000	8	داخل المجموعات
			11	المجموع
0.000	30814.563	79.348	3	بين المجموعات
		0.003	8	داخل المجموعات
			11	المجموع
0.000	4075.000	40.750	3	بين المجموعات
		0.010	8	داخل المجموعات
			11	المجموع
0.000	142734.653	7.208	3	بين المجموعات
		0.000	8	داخل المجموعات
			11	المجموع
0.000	1475.000	0.001	3	بين المجموعات
		0.000	8	داخل المجموعات
			11	المجموع
				** تعذر إجراء اختبار (تحليل التباين) لتساوي المتوسطات الحسابية لجميع العينات التي تلقت نفس المعالجة

ولتحديد مصدر الفروق بين العينات تم إجراء اختبار LSD "أقل فرق معنوي". جدول (4)

ومنه يتبين انخفاض قيمة P. Value عن مستوى المعنوية (0.05) في خواص (سماك الخامة - وزن الخامة- نفاذية الهواء- قوة الامتصاص - التوصيل الحراري)

جدول (4): نتائج اختبار (LSD) للمقارنات البعدية في الخواص موضع الدراسة تبعاً لمتغير "تركيز المعالجة بمستخلص قشر البرتقال"

%30		%20		%10		العينة القياسية		
مستوي الدلالة	متوسط الفرق	مستوي الدلالة	متوسط الفرق	مستوي الدلالة	متوسط الفرق	مستوي الدلالة	متوسط الفرق	
0,000	0,0003	0,000	0,0003	0,000	0,0001		0,01740	العينة القياسية
0,000	0,0002	0,000	0,0002			0,000	0,0001-	0,01730 %10 السمك
0,733	0,000003			0,000	0,0002-	0,000	0,0003-	0,01710 %20 (بوصة)
		0,733	0,000003-	0,000	0,0002-	0,000	0,0003-	0,01707 %30
0,000	10,400	0,000	11,200	0,000	8,5000		148,500	العينة القياسية
0,000	1,900	0,000	2,700			0,000	8,5000-	140,000 %10 الوزن
0,000	0,8000-			0,000	2,700-	0,000	11,200-	137,300 %20 (الجرام)
		0,000	0,8000	0,000	1,900-	0,000	10,400-	138,100 %30
0,000	9,000-	0,000	4,000-	0,000	4,000-		238,000	العينة القياسية
0,000	5,000-	1,000	0,000			0,000	4,000	242,000 %10 نفاذية
0,000	5,000-			1,000	0,000	0,000	4,000	242,000 %20 (سم/3سم
		0,000	5,0000	0,000	5,0000	0,000	9,0000	247,000 %30 (ث/2
0,000	3,290	0,000	3,000	0,000	2,970		4,500	العينة القياسية
0,000	0,3200	0,001	0,0300			0,000	2,970-	1,530 %10 قوة
0,000	0,290			0,001	0,0300-	0,000	3,000-	1,500 %20 الامتصاص
		0,000	0,290-	0,000	0,320-	0,000	3,2900-	1,210 %30 (الثانية)
0,000	0,0400	0,000	0,0400	0,000	0,05000		0,330	العينة القياسية
0,000	0,01000-	0,000	0,01000-			0,000	0,0500-	0,280 %10 التوصيل
1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,0100	0,000	0,0400-	0,290 %20 الحراري
				0,000	0,0100	0,000	0,0400-	0,290 %30 (وات/2م/5م
							0,000	0,000
							7,000	%10 مقاومة
							9,000	%20 البكتريا**
							9,000	%30

\*\* سبقت الإشارة إلى تعذر إجراء اختبار "تحليل التباين"

3- وجود فروق ذات دلالة إحصائية في "معدل نفاذية الهواء" عند

( $\alpha < 0.005$ ) لصالح العينات المعالجة بمستخلص قشر البرتقال تركيز "30%".

4- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند ( $\alpha < 0.005$ ) في قوة الامتصاص لصالح العينات المعالجة بمستخلص قشرة البرتقال تركيز "30%".

5- وجود فروق ذات دلالة إحصائية في "التوصيل الحراري" عند ( $\alpha < 0.005$ ) لصالح العينة القياسية (330.0) وات/م<sup>2</sup>/م<sup>5</sup> مقارنة بالعينات المعالجة بمستخلص قشر البرتقال تركيز "30%" و"20%" و"10%".

6- وبالرغم من تعذر إجراء اختبار "تحليل التباين الأحادي"

ومنه يتبين:

1- وجود فروق ذات دلالة إحصائية في "سماك الخامة" عند  $\alpha < 0.005$  بين العينات المعالجة بمستخلص قشر البرتقال

تركيزي "30%", "20%" مقارنة بالعينة القياسية والعينة المعالجة بتركيز "10%" من ذات المادة.

2- وجود فروق ذات دلالة إحصائية في "الوزن" عند  $\alpha < 0.005$  بين العينة القياسية (500.148) جرام والعينات المعالجة بمستخلص قشر البرتقال تركيز "30%", "20%", "10%" اللاتي حققت متوسطاً قدره (10.138)، (30.137، 00.140) جرام على الترتيب، كما جاءت الفروق دالة إحصائياً في المعالجات الثلاث بينها وبين بعض.

واستخدام مادة المعالجة (البرتقال) ونوع الحامضة المستخدمة التريكو في حين اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسة (23) في أن الأقمشة المعالجة بمستخلصات قشر البرتقال أعطت نتائج أعلى فاعلية من حيث المساحة الفعالة inhibition zone وهذا قد يرجع لاختلاف جودة القشور المستخدمة وظروف زراعتها وتخزينها ومدة صلاحيتها وبلد المنشأ والتي تؤثر على جودة المستخلص و بالتالي على النتائج ، واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (21) في تحقيق قيم ذات فاعلية لمقاومة البكتريا باستخدام قشر البرتقال فيما اختلفا في الغرض الوظيفي حيث كان تطبيقها في المجالات الطبية التي لا تتعلق بالملايس بينما في الدراسة الحالية فهي تتعلق بالملايب الرياضية. أثر المعالجة بالمحاليل المستخلصة من قشر البندق على الخواص موضع الدراسة :

2-23 توجد فروق في (سك الحامضة - وزن الحامضة - نفاذية الهواء - قوة الامتصاص التوصيل الحراري - مقاومة البكتريا) تعزى لمتغير تركيز المعالجة بمستخلص قشر البندق.

لتحديد دلالة الفروق بين المتوسطات تم إجراء اختبار "التباين الأحادي" ANOVA كما هو موضح في الجدول (5).

ANOVA لبحث دلالة الفروق بين المعالجات الثلاث بعضها البعض من جهة وبين العينة القياسية من جهة أخرى، إلا أن السبب وراء ذلك وهو تساوى المتوسطات الحسابية لجميع العينات التي تلقت نفس المعالجة يدل على الأثر الإيجابي للمعالجات على الخاصية موضع الدراسة.

ويمكن تفسير النتائج السابقة بالأثر الإيجابي لمادة المعالجة "مستخلص قشر البرتقال" على تماسك الألياف فزيادة تماسك والتصاق الألياف يقل سمك الحامضة، وتقل مساحة سطح الشعيرات المعرضة لامتناس الرطوبة من الوسط المحيط فتتخفض نسبة الرطوبة الناتجة عن امتصاص السوائل بالألياف ويقل الوزن إلي (138.1 جرام ) عند تركيز 30% عن العينة القياسية بوزن (148.5) في نفس الوقت الذي تزداد شراهة الحامضة للامتصاص المباشر للسوائل فتزداد سرعة الامتناس إلي (1.21 بالثانية) عند تركيز 30% عن العينة القياسية بسرعة امتصاص (4.50 بالثانية) ، وبالمثل فإن زيادة تماسك والتصاق الألياف يزيد معدل نفاذية الهواء وذلك نتيجة تزايد المسافات البينية بين الخيوط وتقليل سمك الحامضة. واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسة (23) في أنها أعطت قيما ذات فاعلية مقاومة للبكتريا بشكل عام

جدول (5) : نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق تبعاً لمتغير "تركيز المعالجة بستخلص قشر البندق"

البندق	مصدر التباين	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	الدلالة الإحصائية
السمك (بوصة)	بين المجموعات	3	0,000	600,00	0,000
	داخل المجموعات	8	0,000		
	المجموع	11			
الوزن (الجرام)	بين المجموعات	3	0,168	65,049	0,000
	داخل المجموعات	8	0,003		
	المجموع	11			
نفاذية الهواء (سم/3سم/2ث)	بين المجموعات	3	82,750	8275,00	0,000
	داخل المجموعات	8	0,010		
	المجموع	11			
قوة الامتناس (الزمن بالثانية)	بين المجموعات	3	1,471	582,568	0,000
	داخل المجموعات	8	0,003		
	المجموع	11			
التوصيل الحراري (وات/2م/5م)	بين المجموعات	3	0,000	0,000	0,000
	داخل المجموعات	8	0,000		
	المجموع	11			
مقاومة البكتريا	** تعذر إجراء اختبار (تحليل التباين) لتساوى المتوسطات الحسابية لجميع العينات التي تلقت نفس المعالجة				

البكتريا" فقد تعذر إجراء اختبار تحليل التباين لتساوى المتوسطات الحسابية لكافة العينات التي تلقت نفس المعالجة مما يشير إلى وجود

ومنه يتبين انخفاض قيمة P.Value عن مستوى المعنوية (0.05) في خواص (سمك الحامضة - وزن الحامضة- نفاذية الهواء - قوة الامتناس- التوصيل الحراري) ، وفيما يتعلق باختبار "مقاومة

دلالة عالية للفروق في خاصية |معالجة البكتريا" ولتحديد مصدر الفروق بين العينات تم إجراء اختبار LSD "أقل تعزى لمتغير "تركيز المعالجة".

جدول (6): نتائج اختبار (LSD) للمقارنات البعدية في الخواص موضع الدراسة تبعاً لمتغير "تركيز المعالجة بمستخلص قشر البندق"

%30		%20		%10					
متوسط الفرق	مستوي الدلالة	متوسط الفرق	مستوي الدلالة	متوسط الفرق	مستوي الدلالة	متوسط الفرق	مستوي الدلالة	المتوسط	العينات
0,000	0,0003-	0,000	0,0001-	1,000	0,000			0,0174	العينات القياسية
0,000	0,0003-	0,000	0,0001-			1,000	0,000	0,0174	%10 السمك
0,000	0,0002-			0,000	0,0001	0,000	0,0001	0,0175	%20 (بوصة)
		0,000	0,0002	0,000	0,0003	0,000	0,0003	0,0177	%30
0,000	0,5000-	0,001	0,2000-	1,000	0,000			148,500	العينات القياسية
0,000	0,5000-	0,001	0,2000-			1,000	0,000	148,500	%10 الوزن
0,000	0,3000-			0,001	0,2000	0,001	0,2000	148,700	%20 (الجرام)
		0,000	0,3000	0,000	0,5000	0,000	0,5000	149,000	%30
0,000	9,000	0,000	11,000	0,000	11,000			238,000	العينات القياسية
0,000	2,000-	1,000	0,000			0,000	11,000-	227,000	%10 نفاذية الهواء
0,000	2,000-			1,000	0,000	0,000	11,000-	227,000	%20 (سم/3سم/2ث)
		0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	9,000-	229,000	%30
0,000	1,470	0,000	1,500	0,000	1,0200			4,500	العينات القياسية
0,000	0,450	0,000	0,480			0,000	1,0200-	3,480	%10 قوة الامتصاص
0,486	0,300			0,000	0,480-	0,000	1,500-	3,000	%20 (الزمن بالثانية)
		0,486	0,0300	0,000	0,450-	0,000	1,470-	3,030	%30
0,000	0,0300-	0,000	0,0100-	0,000	0,0100-			0,330	العينات القياسية
0,000	0,02000-	1,000	0,000			0,000	0,0100	0,340	%10 التوصيل
0,000	0,02000-			1,000	0,000	0,000	0,0100	0,340	%20 الحراري
		0,000	0,02000	0,000	0,0200	0,000	0,0300	0,360	%30 (وات/2م/5م)
								0,000	العينات القياسية
								14,000	%10 مقاومة
								15,000	%20 البكتريا**
								16,000	%30

\*\* سقت الإشارة إلى تعذر إجراء اختبار "تحليل التباين"

تركيز "30%" و"20" مقارنة بالعينات القياسية (4.50)

ثانية والعينات المعالجة بنفس المادة تركيز "10%".

5- وجود فروق ذات دلالة إحصائية في "التوصيل الحراري" عند  $(\alpha < 0.005)$  لصالح العينات المعالجة بمستخلص قشر

البندق تركيز "30%" مقارنة بالعينات المعالجة بتركيز "20%" و"10%" من نفس المادة (0.340) وات/م<sup>2</sup>/م<sup>5</sup>.

6- وبالرغم من تعذر إجراء اختبار "تحليل التباين الأحادي"

ANOVA لبحث دلالة الفروق بين المعالجات الثلاث بعضها البعض من جهة وبين العينات القياسية من جهة أخرى، إلا أن السبب وراء ذلك وهو تساوى المتوسطات الحسابية لجميع العينات التي تلقت نفس المعالجة يدل على الأثر الإيجابي للمعالجات على الخاصية موضع الدراسة.

ومنه يتبين

1- وجود فروق ذات دلالة إحصائية في "سمك الخامة" عند  $\alpha < 0.005$  بين العينات القياسية والعينات المعالجة بمستخلص قشر البندق تركيز "10%".

2- وجود فروق ذات دلالة إحصائية في "الوزن" عند  $\alpha < 0.005$  بين العينات القياسية والعينات المعالجة بمستخلص قشر البندق تركيز "10%".

3- وجود فروق ذات دلالة إحصائية في "معدل نفاذية الهواء" عند  $(\alpha < 0.005)$  لصالح العينات القياسية (238) سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup> مقارنة بالعينات المعالجة بمستخلص قشر بندق تركيز "10%، 20%".

4- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند  $(\alpha < 0.005)$  في قوة الامتصاص لصالح العينات المعالجة بمستخلص قشرة البندق

أثر المعالجة بالمحاليل المستخلصة من النانو على الخواص موضع الدراسة :

23-3 توجد فروق في (سمك الخامة - وزن الخامة - نفاذية

الهواء - قوة الامتصاص - التوصيل الحراري - مقاومة

البكتريا) تعزى لمتغير تركيز المعالجة بالنانو سيلفر.

لتحديد دلالة الفروق بين المتوسطات تم إجراء اختبار " اختبار

التباين الأحادي " ANOVA كما هو موضح في الجدول (7).

جدول (7): نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق تبعاً لمتغير "تركيز المعالجة بالنانو سيلفر"

الدلالة الإحصائية	قيمة ف المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مصدر التباين
		0,000	3	بين المجموعات
0,000	13300,00	0,000	8	داخل المجموعات
			11	المجموع
		21,175	3	بين المجموعات
0,000	419312,38	0,000	8	داخل المجموعات
			11	المجموع
		1266,75	3	بين المجموعات
0,000	126675,00	0,01	8	داخل المجموعات
			11	المجموع
		0,151	3	بين المجموعات
0,000	5851,46	0,000	8	داخل المجموعات
			11	المجموع
		0,014	3	بين المجموعات
0,000	14075,00	0,000	8	داخل المجموعات
			11	المجموع
				بين المجموعات
				داخل المجموعات
				المجموع

\*\* تعذر إجراء اختبار (تحليل التباين) لتساوي المتوسطات الحسابية لجميع العينات التي تلقت نفس المعالجة

ومنه يتبين: "1%" و "2%" (0.0184، 0.0187) بوصة على

التوالي، كما جاءت الفروق دالة إحصائياً لصالح العينات

المعالجة بتركيز "2%" على حساب كل من العينة القياسية

والعينات المعالجة بالنانوسيلفر تركيز "1%"، ولصالح الأخيرة

مقارنة بالعينة القياسية .

2- وجود فروق ذات دلالة إحصائية في "الوزن" عند  $\alpha <$

(0.005) لصالح العينة المعالجة بالنانوسيلفر تركيز (3%)

والتي حققت متوسطاً بلغ (154.8) جرام تقريباً مقارنة

بالعينات المعالجة بتركيز (1%)، (2%) بذات المادة والعينة

القياسية (154.09، 152.2، 148.5) جرام على التوالي،

كما جاءت الفروق دالة إحصائياً بين العينات الثلاث لصالح

التركيز الأعلى..

3- وجود فروق ذات دلالة إحصائية في "معدل نفاذية الهواء" عند

(0.005)  $\alpha <$  لصالح العينات القياسية (238)

واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسة (24) في أنهما

أعطوا قيماً ذات فاعلية لمقاومة البكتريا بشكل عام

وإستخدام نوع المادة المعالجة (البندق) في حين اختلفا في أن قماش

الأنترلوك أعطت نتائج أعلى فاعلية حيث أن كثافة الخيوط ووزن

القماش أعلى مما يزيد من نسبة أمتصاصها للمستخلص وبالتالي

يعطي فاعلية أعلى كما أنها أعطت نتائج إيجابية للبكتريا سالبة

الجرام في حين أعطي البحث الحالي قيماً أعلى للبكتريا موجبة

الجرام .

جدول (7): نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق تبعاً لمتغير "تركيز المعالجة بالنانو سيلفر"

الدلالة الإحصائية	قيمة ف المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مصدر التباين
		0,000	3	بين المجموعات
0,000	13300,00	0,000	8	داخل المجموعات
			11	المجموع
		21,175	3	بين المجموعات
0,000	419312,38	0,000	8	داخل المجموعات
			11	المجموع
		1266,75	3	بين المجموعات
0,000	126675,00	0,01	8	داخل المجموعات
			11	المجموع
		0,151	3	بين المجموعات
0,000	5851,46	0,000	8	داخل المجموعات
			11	المجموع
		0,014	3	بين المجموعات
0,000	14075,00	0,000	8	داخل المجموعات
			11	المجموع
				بين المجموعات
				داخل المجموعات
				المجموع

إنخفاض قيمة P.Value عن مستوى المعنوية (0.05) في

خواص (سمك الخامة - وزن الخامة- نفاذية الهواء- قوة

الإمتصاص- التوصيل الحراري)، وفيما يتعلق بإختبار "مقاومة

البكتريا" فقد تعذر إجراء إختبار تحليل التباين لتساوي المتوسطات

الحسابية لكافة العينات التي تلقت نفس المعالجة مما يشير إلى وجود

دلالة عالية للفروق في خاصية "معالجة البكتريا" تعزى لمتغير

"تركيز المعالجة".

ولتحديد مصدر الفروق بين العينات تم إجراء اختبار "أقل

فرق معنوي". جدول (8) ومنه يتبين:-

1- وجود فروق ذات دلالة إحصائية في "سمك الخامة" عند  $\alpha <$

(0.005) لصالح العينة المعالجة بالنانوسيلفر تركيز (3%)

والتي حققت متوسطاً قدره (0.0189) بوصة تقريباً مقارنة

بالعينة القياسية (0.0174) بوصة والعينة المعالجة بتركيز

6- وبالرغم من تعذر إجراء اختبار "تحليل التباين الأحادي" لبحث دلالة الفروق بين المعالجات الثلاث بعضها البعض من جهة وبين العينة القياسية من جهة أخرى، إلا أن السبب وراء ذلك وهو تساوى المتوسطات الحسابية لجميع العينات التي تلقت نفس المعالجة يدل على الأثر الإيجابي للمعالجات على الخاصية موضع الدراسة؛ حيث حققت العينات المعالجة بالنانوسيلفر تركيز "3%" متوسطاً قدره (18.00) تلاها العينات المعالجة بتركيز (2%) بمتوسط قدره (17.00) ثم العينات المعالجة بتركيز "1%" بمتوسط (16.000) وأخيراً العينات القياسية بمتوسط (0.000) . واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسة (25) أنهما أعطوا قيمة ذات فاعلية لمقاومة البكتريا من النانو في حين اختلفا في نوعية الأقمشة المستخدمة في كليهما حيث استخدمت الدراسة (25) أقمشة المنسوجة (الكرب فيبران والفسكوز شبكية) بينما تناولت الدراسة الحالية أقمشة تريكو جبرسية قطن.

سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup> مقارنة بالعينات المعالجة بالنانوسيلفر تركيز (1، 2، 3) % والتي حققت متوسطاً قدره (196، 196، 199) سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>، ولصالح العينات المعالجة بتركيز (3%) مقارنة بالعينات المعالجة بتركيز (1، 2) %.

4- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند ( $\alpha < 0.005$ ) في قوة الإمتصاص لصالح العينة القياسية (4.5) مقارنة بالعينات المعالجة بالنانوسيلفر بتركيزاتها الثلاث، كما جاءت دالة إحصائياً لغير صالح العينات المعالجة بتركيز (3%) لدى مقارنتها بالمعالجة بتركيز (1، 2) % بنفس المادة.

5- وجود فروق ذات دلالة إحصائية في "التوصيل الحراري" عند ( $\alpha < 0.005$ ) لصالح العينات المعالجة بالنانوسيلفر تركيزي "2، 3%" والتي حققت متوسطاً قدره (0.470) وات/م<sup>2</sup>/م<sup>5</sup> مقارنة بالعينات المعالجة بتركيز "1%" من نفس المادة (0.460) وات/م<sup>2</sup>/م<sup>5</sup> والعينة القياسية (0.330) وات/م<sup>2</sup>/م<sup>5</sup>، ولغير صالح الأخيرة مقارنة بالعينات المعالجة بتركيز "1%" بنفس المادة عند ( $\alpha < 0.005$ ).

جدول (8): نتائج اختبار (LSD) للمقارنات البعدية في الخواص موضع الدراسة تبعاً لمتغير تركيز المعالجة " بالنانوسيلفر"

المتوسط	العينة القياسية		مستوى الدلالة	متوسط الفرق	مستوى الدلالة	%2		%3	
	متوسط الفرق	مستوى الدلالة				متوسط الفرق	مستوى الدلالة	متوسط الفرق	مستوى الدلالة
0,01740				0,001-	0,000	0,0013-	0,000	0,0015-	0,000
0,01840	0,001	0,000				0,0003-	0,000	0,0005-	0,000
0,01870	0,0013	0,000		0,0003	0,000			0,0002-	0,000
0,01890	0,0015	0,000		0,0005	0,000	0,0002	0,000		
148,500				3,700-	0,000	5,590-	0,000	5,680-	0,000
152,200	3,700	0,000				1,890-	0,000	1,980-	0,000
154,090	5,590	0,000		1,890	0,000			0,0900-	0,000
154,180	5,680	0,000		1,980	0,000	0,090	0,000		
238,000				42,000	0,000	42,000	0,000	39,000	0,000
196,000	42,000-	0,000				0,000	1,000	3,000-	0,000
196,000	42,000-	0,000		0,000	1,000			3,000-	0,000
199,000	39,000-	0,000		3,000	0,000	3,000	0,000		
4,500				42,000-	0,000	0,4200-	0,000	0,4900-	0,000
4,920	0,4200	0,000				0,000	1,000	0,0700-	0,000
4,920	0,4200	0,000		0,000	1,000			0,7000-	0,000
4,990	0,4900	0,000		0,0700	0,000	0,0700	0,000		
0,330				0,1300-	0,000	0,1400-	0,000	0,1400-	0,000
0,460	0,1300	0,000				0,0100-	0,000	0,0100-	0,000
0,470	0,1400	0,000		0,01000	0,000			0,000	1,000
0,470	0,14000	0,000		0,0100	0,000	0,0100	1,000		
0,000									
16,000									
17,000									
18,000									

تمت الموافقة على إجراء هذه الدراسة بواسطة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة المنوفية (-6-SREC-11) (2023)

## مستخلص النتائج :

- 1- تحقيق فروق الدلالة الإحصائية بالنسبة لسمك الخامة في المعالجة بقشر البرتقال على نتائج تركيز 10% وتحقيق نتائج المعالجة بقشر البندق أعلى متوسط حسابى عن قشرة البرتقال عند تركيز 20% و30% وعند المعالجة بالنانوسيلفر عند تركيز 3% حقق أعلى متوسط حسابى .
- 2- تحقيق فروق نتائج المعالجة بالنسبة لنفاذية الهواء أثراً إيجابياً لزيادة تركيز المعالجة بمستخلص قشر البرتقال عند تركيز 30% بمعدل أعلى عن قشر البندق عند نفس التركيز وبالنسبة للمعالجة بالنانوسيلفر حققت أعلى النتائج عند تركيز 3% .
- 3- تحقيق فروق نتائج المعالجة لقوة الإمتصاص للمعالجة بقشر البرتقال كان لها تأثير إيجابى لزيادة تركيز المعالجة عند تركيز 30% أقل متوسط حسابى و20% أقل متوسط حسابى عند المعالجة بقشر البندق بينما كان لصالح العينه المعالجة بتركيز 3% لصالح المعالجة بالنانوسيلفر .
- 4- تحقيق فروق نتائج المعالجة بالنسبة للتوصيل الحرارى حيث حققت العينات القياسية أعلى متوسط لقشر البندق عن المعالجة بقشر البرتقال ولصالح العينه بتركيز 2% و3% عن تركيز 1% بالنانوسيلفر .
- 5- تحقيق فروق نتائج المعالجة لمقاومة البكتريا المعالجة بقشر البندق أعلى متوسط حسابى مقارنة بالمعالجة بقشر البرتقال عند تركيز 30% بينما حققت 3% أعلى متوسط حسابى للمعالجة بالنانوسيلفر مقاومة للبكتريا .

## التوصيات :-

- 1- زيادة الأهتمام بتجهيز ومعالجة المنسوجات والخامات الخاصة بملابس الرياضيين من فئة الأطفال لما لها من أثر إيجابى على صحة العامة لهم.
- 2- استخدام عوادم بعض النباتات الأكثر أنتشاراً فى البيئة المصرية ومحاولة توظيفها والأستفادة منها فى معالجة وتجهيز بعض الخامات وبالتالي المحافظة على التوازن البيئي.
- 3- زيادة الأهتمام باستخدام تقنية النانو تكنولوجى فى تطوير معالجات أقمشة الملابس الرياضية ولكن بنسب محددة لا تؤثر سلباً على الصحة العامة للرياضيين من فئة الأطفال.

4- الأستفادة من نتائج البحث فى زيادة الأهتمام بتجهيز أقمشة الملابس الرياضية ضد الميكروبات باستخدام مواد معالجة أمنة صحياً.

## المراجع

- 1- محمود عبد الحليم وآخرون "تحسين بعض الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الرياضية التريكو باستخدام جزيئات السيليكا النانومترية المستخلصة من قش الأرز" بحوث ومقالات العدد الثامن عشر - المجلة العلمية لكلية التربية النوعية - جامعة الرقازيق - 2019.
- 2- إيمان محمد مصطفى " دراسة مقارنة لتأثير تغطية ألياف البولى استر بمركبات نانو الفضة على خواص الأداء الوظيفى لملابس الجمباز" بحوث ومقالات - مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية - الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية - 2021.
- 3- صبرين محمود شتيوي "ملائمة الأداء الوظيفي للملابس الرياضية مع جسم لاعب كرة القدم" بحوث ومقالات - مجلة الفنون والعلوم التطبيقية - كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط - 2017 م.
- 4- Devanand uttam "Active Sports wear fabrics" international journal of it , engineering and applied science research (ijieasr) volume 2 ,no 1 - January - 2013.
- 5- نجلاء عبد الخالق طعيمة وآخرون " تحسين الخواص الوظيفية للأقمشة ثلاثية الأبعاد في الملابس الرياضية للمعاقين حركياً" مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية - بحوث ومقالات - الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية - 2021.
- 6- هبة عاصم أحمد " المساهمة فى الخطة العلاجية لمرضى حساسية الجلد باستخدام أقمشة معالجه ببعض الأعشاب الطبيعية" بحوث ومقالات - مجلة حوار جنوب - جنوب - كلية التربية النوعية - جامعة أسيوط - 2021.
- 7- إلهام عبد العزيز محمد "تأثير معالجة الأقمشة الغير منسوجة المستخدمة فى الأغراض الطبية بالقسط الهندى ضد التلوث بالبكتريا والفطريات" بحوث ومقالات - مجلة التصميم الدولية الجمعية العلمية للمصممين - 2015.
- 8- أية خالد الخطيب "دراسة لتجهيز أقمشة مقاومة لنمو البكتريا باستخدام الكركم المحمل بجسيمات أكسيد الزنك النانومتري

- وتأثيرة على الخواص الوظيفية للمنتج النهائي" رسالة ماجستير - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2018
- 9- عبير عبد الله حسنين " تقييم كفاءة الأداء الوظيفي لبعض أنماط الملابس الرياضية المستخدمة في رياضة التايكوندو" رسالة دكتوراة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2013.
- 10- آمال أحمد محمد "إمكانية الاستفادة من ألياف البولي استر المنتجة بتقنية الميكروفيبر غي إنتاج الملابس الرياضية للسيدات" بحوث ومقالات - مجلة بحوث التربية النوعية - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة - 2015 .
- 11- إيناس عادل الفواخرى وآخرون "تأثير المعالجة بتقنية النانو تكنولوجي على الخواص الوظيفية للضمادات الطبية لتفنى بالغرض الوظيفي" بحوث ومقالات - المؤتمر الدولي العاشر بكلية التربية النوعية - جامعة المنصورة - 2017.
- 12- إيمان رأفت سعد "تطبيقات تكنولوجيا النانو في إنتاج الملابس الرياضية الذكية" بحوث ومقالات - مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية - الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية - 2021 .
- 13- إيمان عمر عبد اللطيف " تأثير استخدام بعض الصبغات الطبيعية على الخواص الوظيفية للملبوسات الوبرية" رسالة دكتوراة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2016
- 14- هويدا طلعت مبروك " الاستفادة من صباغة الخيوط الصوفية المخلوطة بصبغات آمنه بيئياً لعمل بعض مكملات الملابس" رسالة ماجستير - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2014.
- 15- نهى محمد عبده " استخدام الصبغات الطبيعية في طباعة أقمشة التريكو واستخداماتها في صناعة ملابس الأطفال" رسالة ماجستير - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2008.
- 16- هدير علي محروس " إمكانية تحسين خواص أقمشة الملابس الوقائية للعاملين في تحضير العلاج الكيماوي لمرضى السرطان" رسالة ماجستير - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2018
- 17- علا يوسف عبد اللاه وآخرون " تجهيز الأقمشة غير المنسوجة لمقاومة البكتريا والفطريات باستخدام تكنولوجيا النانو ومواد صديقة للبيئة" مجلة كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - العدد 3 - مجلد 32 - 2022.
- 18- علا أمين عبد الرحمن "تحقيق أنسب الخواص الوظيفية للأقمشة السليلوزية باستخدام تكنولوجيا النانو وتطبيقها في المجال الطبي" رسالة دكتوراة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2019.
- 19- أميرة كمال الدين وآخرون "الأنجاهات الحديثة في تجهيز الأقمشة السليلوزية للحصول علي خواص تكنولوجية مميزة باستخدام جزيئات المعادن النانوميتريه" مجلة كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - العدد 1 - مجلد 32 - 2022 .
- 20- أمل بسيوني عابدين وآخرون "استخدام الإنزيمات لتحسين خصائص الألوان للأقمشة المخلوطة (قطن / بوليستر) المصبوغة بصبغة طبيعية مستخلصة من التوت" مجلة كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - العدد 2 - مجلد 32 - 2022 .
- 21- Mamta Arora and others " Antimicrobial & Antioxidant Activity of orange pulp and peel " Article – International Journal of Science and Research -2013
- 22- Alessandro Di Michele and others " Hazelnt Shells as Source of Active Ingredients : Extracts preparation and characterization "Article – molecules- 2021.
- 23- سكينه أمين محمود " القيمة المضافة للأقمشة القطنية لإكسابها مقاومة لبعض أنواع البكتريا والفطريات المسببة للإلتهابات المهبلية بمواد آمنة بيئياً" مجلة الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية - مجلد 27 - العدد الرابع - 2017 .
- 24- أكمل شوقي جاب الله وآخرون " تأثير معالجة بعض تراكيب تريكو اللحمه لملايس الأطفال بمستخلصات البابونج والبنديق صديقة للبيئة" مجلة الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - مجلد 32 - العدد الأول - 2022 .
- 25- عبير رفاعي " إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا النانو لتصميم ملابس لمرضى الإكزيما البنيوية" رسالة دكتوراه - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2018، 2023|5|3.



# JHE

## JOURNAL OF HOME ECONOMICS, MENOUFIA UNIVERSITY

Website: <https://mkas.journals.ekb.eg>

Print ISSN 2735-5934  
Online ISSN 2735-590X

CLOTHING AND TEXTILE

## Improving Some Properties of Sportswear Using Nanotechnology and Some Natural Extracts

Sakena Ameen, Asmaa El-Sayed, Hagar Soliman

Department of Clothing and Textile, Faculty of Home Economics, Menoufia University, Shibin El-kom, Egypt

**Article Type**

Original Article

**Corresponding author:**

Hagar Soliman

[hagersoliman211@gmail.com](mailto:hagersoliman211@gmail.com)

Mobile +2 01012850752

DOI:10.21608/mkas.2023.205515.1226

**Cite as:**

Ameen et al., 2024,  
Improving Some  
Properties of  
Sportswear Using  
Nanotechnology and  
Some Natural Extracts.  
JHE, 34 (2), 277-289

**Received:** 8 Aug 2023

**Accepted:** 3 Feb 2024

**Published:** 1 Apr 2024

**ABSTRACT:**

Sportswear is one of the fastest-growing industrial sectors. Recently, it has witnessed remarkable developments, whether in the process of spinning and weaving or the processing processes to give it specific properties. From this standpoint, the researcher extracted solutions of some natural extracts from orange peels and hazelnuts that are suitable for treating the "cotton tricot" material using the "dyeing" method. The treatment was carried out using different concentrations. The results showed that there were statistically significant differences at  $\alpha < 0.05$  in favor of treatment with the solution extracted from orange peel (10% concentration) in increasing the thickness of the material compared to two concentrations (20%, 30%) of the same solution, and in favor of the solution extracted from hazelnut peel (concentration 10%) in increasing the thickness of the material. (20%, 30%) and in favor of treatment at a concentration of (3%) with nanosilver with the same properties. The results were also statistically significant in the "air permeability" property in favor of treatment with orange peel extract (30% concentration) compared to two concentrations (10%, 20%) and with a higher average than hazelnut peel at the same concentration, and in favor of treatment with nanosilver concentration (3%). The results also showed significant statistical differences in favor of treatment with solutions of orange peel, hazelnut peel, and nanosilver (30%, 30%, 3%) on bacterial resistance compared to the rest of the concentrations used in the study of the exact solutions.

**Keywords:** Processing, Sportswear, Nanotechnology, Natural Extracts, Orange Peel, Hazelnut Peel.