

دراسة خواص الأداء الوظيفي لبعض أقمشة الملابس الرياضية الحديثة A study on the functional performance properties of modern sportswear fabrics

فريال سعيد أحمد سلوم

استاذ مساعد بقسم تصميم الأزياء، كلية التصاميم و الفنون، جامعة جدة

كلمات دالة :Keywords

الملابس الرياضية

Sportswear

الكول ماكس

Coolmax

الكولدبلاك

Coldblack

الاسبانديكس

Spandex

الراحة الفسيولوجية

Physiological Comfort

ملخص البحث :Abstract

شهدت الملابس الرياضية تطورات كبيرة نتج عنها منسوجات حديثة ومتنوعة عالية الأداء، وعليه فان الهدف الرئيسي من هذا البحث هو دراسة خواص الأداء الوظيفي لبعض الأقمشة الرياضية الحديثة، لما يعود به ذلك من مساعدة للمتخصصين في التعرف على الخواص الطبيعية والميكانيكية لبعض الأقمشة الرياضية الحديثة وكذلك معرفة نوعيات الأقمشة الرياضية الحديثة المفضل استخدامها وتحقق أعلى قيمة للأداء الوظيفي. واتباع البحث المنهج التجريبي في اجراء الاختبارات المعملية على بعض الأقمشة الرياضية الحديثة محل الدراسة، حيث تم اجراء الاختبارات النسجية على بعض من أقمشة الملابس الرياضية الحديثة وهي الكول ماكس، الاسبانديكس، الكولد بلاك، وأهم البحث بدراسة سلوك تلك الأقمشة لنفاذية الهواء، نفاذية بخار الماء، العزل الحراري، خواص الابتلال، الحماية ضد الأشعة فوق بنفسجية، قوة الانفجار، الكهرباء الاستاتيكية، التوبرير، والمسح المجهرى الإلكتروني (SEM) لجميع أقمشة الدراسة، وتم التوصل إلى النتائج التالية: أن اختلاف خواص أداء الأقمشة يعتمد على نوع الألياف والتركيبة النسجية وحجم المسامات بين الشعيرات، كما أظهرت النتائج أن قماش الكول ماكس حقق أفضل أداء وظيفي في نفاذية الهواء ونفاذية بخار الماء والعزل الحراري يليه في الأداء قماش البولبيستر المحلي ثم قماش الكولد بلاك وأخيراً قماش الاسبانديكس. حققت جميع عينات الدراسة أداء وظيفي ممتاز للحماية من نفاذية الأشعة فوق بنفسجية، ووصلت أقصى درجات الحماية مع قماش الاسبانديكس. حقق قماش الكول ماكس أفضل أداء في سرعة امتصاص البلل يليه قماش الكولد بلاك ثم قماش البولبيستر المحلي وأخيراً قماش الاسبانديكس.

Paper received 15th April 2018, Accepted 13th June 2018, Published 1st of July 2018

والفسيولوجية، وهذه الراحة تتمثل في قدرة أقمشة الملابس الرياضية على حفظ درجة حرارة الجسم ثابتة، وامتصاص العرق وتبخره إلى البيئة الخارجية، بالإضافة إلى مناسبتها لمقاس الجسم؛ مما يسهل حرية الحركة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، بالإضافة إلى مقاومة أقمشتها للتمزق (2).

فاختيار الملابس الرياضية يتوقف على نوع الرياضة والجهد المبذول ودرجة التعرق وحالة الجو أثناء ممارسة الرياضة وعليه اتجه البحث الحالي إلى دراسة بعض خواص الأداء الوظيفي لأقمشة تلك الملابس الرياضية التجارية الحديثة.

مشكلة البحث :Statement of the problem

تتلخص مشكلة البحث في التساؤلات التالية :

- ما خواص الأداء الوظيفي للأقمشة الرياضية التجارية الحديثة محل الدراسة ؟

أهداف البحث :Objectives

يهدف البحث الحالي إلى:

- التعرف على خواص الأداء الوظيفي لبعض الأقمشة الرياضية التجارية الحديثة.

فروض البحث :Hypothesis

- توجد فروق بين خواص الأداء الوظيفي لبعض الأقمشة الرياضية الحديثة محل الدراسة.

أهمية البحث :Study Significance

- مساعدة المتخصصين في التعرف على الخواص الطبيعية

والميكانيكية لبعض الأقمشة الرياضية الحديثة.

- معرفة نوعيات الأقمشة الرياضية الحديثة المفضل استخدامها وتحقق أعلى قيمة للأداء الوظيفي.

منهج البحث :Methodology

اتباع البحث المنهج التجريبي في اجراء الاختبارات المعملية على

بعض الأقمشة الرياضية الحديثة محل الدراسة

الدراسات السابقة :Previous literature

- دراسة (A. A. Salem, G. A. EL, Gabr .B. G)

مقدمة :Introduction

تمثل الملابس الرياضية أحد أسرع القطاعات الصناعية نمواً حيث شهدت في الآونة الأخيرة تطورات ملحوظة سواء في عملية الغزل والنسيج أو في عمليات التجهيز للحصول على مزايا ووظائف خاصة تمكنها من توفير الحاجات الجسمية والصحية والنفسية للمستهلك وحمايته من المؤثرات التي قد تضر بجسمه.

فصناعة الملابس الرياضية في بحث دائم عن المواد النسيجية التي توفر أكبر قدر من الراحة وأعلى درجات الأداء الوظيفي (21) وبذلك أصبحت الأسواق تعج بالعديد من الملابس الرياضية خاصة عندما زاد الاهتمام والتوجه لممارسة الرياضة لمختلف فئات المجتمع بعدما كانت هذه الممارسة تقتصر على فئة الشباب فقط.

حيث أكدت دراسة كلا من (Chalip & Wu, 2013). (Choong2016) على سرعة نمو صناعة الملابس الرياضية في السنوات الأخيرة وتزايد استهلاكها وقد حفز هذا النمو زيادة النفقات على تلك النوعية من الملابس من قبل المستهلكين بوجه خاص (27) (15)

فالتطورات التقنية في مجال الملابس الرياضية أدى إلى استخدام منسوجات عالية الأداء في مختلف الأنشطة الرياضية (29) وظهرت سمات متباينة لنوعية المنسوجات الرياضية مثل

درجة امتصاص العرق والرطوبة، ودرجة التهوية والتدفئة، وإلى أي مدى يمكن أن يوفر النسيج الراحة أثناء الاستخدام.

فالراحة هي الحالة التي يشعر بها الإنسان بالرضا عن حرارة البيئة متأثراً بالملبس والنشاط البدني (20) (28)

وتفسر الراحة في علم المنسوجات بأنها العلاقة بين جسم الإنسان والملابس التي يرتديها والظروف المحيطة به، حيث تتوقف على الكثافة النوعية للخيوط، درجة الامتصاص، المرونة، الكهرباء الاستاتيكية، مقاومة نفاذ الماء، ونسبة الرطوبة وغيرها (1)، كما

تتأثر الراحة أيضاً بوزن وسمك وصلابة القماش وتصميم وشكل الملابس وضبطه على الجسم. فكل شخص يرغب أن يحصل على الراحة الملبسية في جميع الأوقات وخاصة عند ممارسة أي نشاط رياضي يقوم به.

فالرياضيون يحتاجون لملابس خاصة توفر لهم الراحة الجسمية

الاحتراق وخواص التكرور، وتم استخدام نفس عدد الخيوط ومستوى البرم لمقارنه خصائص النسيج (25).

دراسة Carla & Soutinho Filipes, Goncalves Pedro (2010) Freitasb Raul, Fanguero (2010) أداء ألياف الصوف المخلوطة في تنظيم الرطوبة " في هذه الدراسة تم مزج الياف الصوف و الياف تنظيم الرطوبة مثل الفيناكول والكول ماكس لإنتاج الياف مبتكرة ذات وظائف محددة، وقد استخدمت هذه الخيوط لإنتاج أقمشه التريكو وتم تقييم أدائها لخواص التشراب الرأسي والأفقي، وكما تم تقييم قدره التجفيف للأقمشة في الظروف القياسية، وتحليل تأثير نسبة ألياف الصوف علي أداء كل خليط واطهرت النتائج ان الأقمشة القائمة علي كول ماكس تظهر أفضل خواص تشراب، والأقمشة التي تعتمد علي الصوف تظهر انخفاض الأداء لامتناس المياه بينما تظهر تحسن في معدل التجفيف.

(23)

دراسة Wardiningsih Wiah (2009) "دراسة خصائص الراحة لنسب خلط مختلفة من أقمشة التريكو الطبيعية والصناعية لملايس الرياضة الشتوية" تهدف الدراسة إلى إنتاج طبقة اساسيه للأقمشة الرياضية الشتوية باستخدام الألياف الطبيعية والصناعية ومخيلطها والتي سوف تقدم خصائص الراحة الجيدة، حيث تم اختيار البوليستر والصوف والخيزران لهذه الدراسة وتم اختبار أقمشة أنتجت من سنجل جرسيه بعوامل تغطية مختلفة، واستنتج ان طول الحلقة أثر في معامل التغطية، وأن معامل التغطية أثر على نقل الرطوبة للألياف وهذا بدوره يعتمد على نوع الألياف المستخدمة، كما استنتج ان الألياف المخلوطة أثرت علي خصائص الراحة لأقمشة العينة التجريبية وكانت الأكثر ملاءمة للطبقة الأساسية للملايس الرياضية الشتوية هي: بوليستر 100%، صوف 43% وبوليستر 57%، صوف 35% وخيزران 65%، صوف 52% و خيزران 48%، وأخيراً صوف 60% وخيزران 40%.

(26)

دراسة هدى سعيد حبيب (2005) "دراسة خواص أقمشة الملايس الرياضية ومدى ملائمتها من الناحية الوظيفية لطلاب المرحلة الابتدائية" هدفت الدراسة إلى التعرف على خواص أقمشة الملايس الرياضية المستخدمة من قبل طلاب المدارس الابتدائية بمكة المكرمة، ودراسة ميدانية للأهميات للتعرف على أهم المشكلات المتعلقة بالراحة والمظهرية لهذه النوعية من الملايس، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها: تنوع الخامات المصنوع منها تلك الملايس وبالتالي اختلاف خواص الأقمشة تبعاً لاختلاف الخامة والخواص التنفيذية لكل عينة، أما الدراسة الميدانية للأهميات فكانت أبرز المشاكل التي يواجهها الطالب عدم حماية الملايس لجسم الطاب أثناء اللعب، ومشكلة عدم امتصاص العرق أيضاً حدوث تويرير في الملايس، والحاجة إلى عناية خاصة أثناء الغسيل والكي، ظهور روائح غير مستحبة، وحدث تآكل وتمزق سريع للملايس.

(1)

أدوات البحث: Research tools

- عينات لبعض أقمشة الملايس الرياضية الحديثة محلية ومستوردة، موضحة بالجدول (1)

جدول (1) يوضح مواصفات عينات الأقمشة محل الدراسة.

م	القماش	نسبة الخلط	وزن المتر المربع	السمك
1	كول ماكس	كول ماكس 50% بوليستر 50%	149	0,018
2	سبانديكس	90% نابلون 10% سبانديكس	264	0,022
3	كولد بلاك	95% بوليستر، 5% Elastane	217	0,026
4	بوليستر محلي	100% بوليستر	166	0,023

Hassaballa .and S Salmawy-A. S. EL ,Kholy (2016) " تأثير بلازما الضغط الجوي لملايس التريكو على خواص الابتلال ومعدل نفاذية بخار الماء" تهدف إلى دراسة تأثير بلازما الضغط الجوي المنتجة من أكسجين الهواء على خصائص الراحة لملايس التريكو، من خلال اختبار قابلية البلال ومعدل نفاذية بخار الماء، كما تم دراسة عامل المتانة وايضاً الكشف عن التركيب الطبيعي للألياف عن طريق المسح المجهرى الالكتروني (SEM) ، كما تم الكشف على التركيب الكيميائي للألياف عن طريق الأشعة تحت الحمراء (IR)، وأظهرت النتائج تحسین في خواص الابتلال مع تأثير طفيف على خواص نفاذية البخار عن العينات الغير معالجة مما حسن من خواص الراحة الملبسية لملايس التريكو، كما أظهرت أن التخلص المثالي للعرق يمكن الحصول عليه باستخدام تيار منخفض من بلازما الأكسجين. (14)

- دراسة جيهان عبد الحميد (2016) "تحديد جودة أداء الملابس الرياضية أحادية وثنائية الطبقة باستخدام تركيبات بنائية جديدة" هدف البحث إلى التحديد الأمثل لجودة أداء الملابس الرياضي، بشكل خاص ملابس التدريب الرياضي Suit Training للاستخدام في الظروف المناخية الحارة والشديدة الحرارة التي تنتمي مصر والدول العربية والأفريقية المجاورة لها، وقد أجريت دراسة استكشافية على ملابس التدريب الرياضي الشائعة الاستخدام في مصر للتعرف على تركيباتها البنائية (طبقة أو طبقتين) وتركيب أقمشتها البنائية (تريكو، نسيج) وتركيباتها الليفية والخيوطية لتكون بمثابة اساس لتصميم تجربة البحث شملت الدراسة العلمية للبحث تصميم وإنتاج ثمانية أنواع مختلفة من التركيبات البنائية (طبقة وطبقتان) وباستخدام أربعة تركيبات مختلفة للخيوط المستخدمة في تصنيعها وقد توصل البحث إلى تحديد أفضل الكثافات الطويلة للخيوط وأمثل التركيبات البنائية لأقمشة التريكو المستخدمة للوصول إلى أفضل أداء. (6)

دراسة Bivainytė Asta , Miku Daiva , ečionien (2011) "دراسة نفاذية الهواء وبخار الماء لأقمشة تريكو اللحمة مزدوجة الطبقات" الهدف الرئيسي للدراسة تقصي تركيب التريكو، نوع الألياف، وخواص الخيوط على نفاذية الهواء وبخار الماء لأقمشة تريكو اللحمة مزدوجة الطبقات. الطبقة الخارجية صُنعت من خيوط القطن والخيوط الصناعية وألياف الخيزران، والطبقة الداخلية صُنعت من خيوط البولي بروبيلين، البوليستر والبولي أميد، وأظهرت النتائج أن نوع الألياف والتركيب النسجي، مثل طول الحلقة ومعدل مساحة التغطية والتصميم لها تأثير كبير على نفاذية الهواء لأقمشة تريكو اللحمة مزدوجة الطبقات، وأن التأثير الرئيسي في نفاذية بخار الماء لطبقات أقمشة تريكو اللحمة مزدوجة الطبقات هو خواص البلال والتشرب للألياف. (13)

- دراسة YILMAZ Demet, ALAY Sennur (2010) "التحقق من أداء أقمشة التريكو التي تم الحصول عليها من الألياف الطبيعية المختلفة والألياف المستعادة" تهدف الدراسة إلى تحديد بعض خصائص أقمشة التريكو من الألياف الطبيعية مثل القطن والصوف والألياف المعاد توليدها مثل الخيزران وأيضاً لألياف الصناعية التقليدية والحديثة مثل كولماكس والبوليستر، واهتمت بدراسة نفاذية الأقمشة للهواء، امتصاص الماء، خاصية مقاومة

يوضح جدول (1) مواصفات عينات أقمشة الدراسة من حيث نسبة الخلط ووزن المتر المربع والسمك لكل عينة.

الاختبارات المعملية Experimental work:


تم اجراء الاختبارات المعملية لعينات أقمشة الدراسة بالمركز

- اختبار خواص الابلتال: تم اجراء الاختبار بطريقة التتقيط تبعاً للمواصفة AATCC test method 39-1980.
- اختبار مقاومة نفاذية الاشعة الفوق بنفسجية: بمواصفات قياسية (Australian/ New Zealand (As/ NZS 4366- 1996
- اختبار قوة الانفجار: تم اجراء الاختبار باستخدام جهاز JIKA ((TOYOSEIKI)) وبمواصفات قياسية ASTM D 3786
- اختبار الكهرباء الاستاتيكية: تم اجراء هذا الاختبار باستخدام جهاز Fieldmeter FMX-003TM Electrostatic
- بمواصفات قياسية ASTM D 4238.
- اختبار التويير: تم اجراء الاختبار باستخدام جهاز Jica
- Technical Cooperation By The Government Of Japan
- بمواصفات قياسية JIS L 1076-1985
- المسح المجهرى الالكترونى (SEM): تم اجراء الاختبار باستخدام جهاز QUANTA FEG 250.

مناقشة النتائج :

نفاذية الهواء:

- القومي للبحوث والمعهد القومي للمعايرة وتمثل تلك الاختبارات في :
- اختبار وزن المتر المربع: تم اجراء الاختبار باستخدام جهاز STM D (Chyo) Petit Balance بمواصفات قياسية 3776.
- اختبار السمك تم اجراء الاختبار باستخدام جهاز AMES Masters of Measurement (U. S. A) بمواصفات قياسية QTY-3-MO34E
- اختبار نفاذية الهواء: تم اجراء الاختبار باستخدام جهاز Air Permeability Tester FX3300 وبمواصفات قياسية ASTM D 737.
- اختبار نفاذية بخار الماء: تم اجراء الاختبار باستخدام جهاز Permeates Apparatus (Skin Model) بمواصفات قياسية ISO 11092:2014.
- اختبار العزل الحراري: تم اجراء الاختبار باستخدام جهاز Permeates Apparatus (Skin Model) بمواصفات قياسية ISO 11092:2014.



شكل (1) نفاذية الهواء لعينات الدراسة

يوضح شكل (1) قيم نفاذية الهواء لعينات الدراسة حيث حصل قماش الكول ماكس على أعلى قيمة للنفاذية بلغت (173,6) وقد يرجع ذلك للشكل الشبكي وتباعد المسافات بين خيوط القماش، حيث يشير كلاً من (Asta 2011, Alsiad, 2015) إلى أن وزن القماش وتباعد المسافات بين الخيوط أي درجة مساميته وأسلوب النموذج والتركيبة النسجية لها تأثير كبير على نفاذية الهواء مما يؤدي إلى زيادة حجم المسام التي يتخللها تدفق الهواء (12) (13). يليه في النفاذية قماش البوليستر (88,92)، ثم

قماش الكولد بلاك حيث تنخفض لتصل إلى (27,8)، بينما تنخفض النفاذية بدرجة كبيرة لقماش الاسباندكس مقارنة بقية أقمشة الدراسة حيث بلغت (5,534) ويعود ذلك لزيادة وزن القماش عن عينات الدراسة الأخرى وأيضاً لتماسك خيوط النسيج فكلما كانت الشعيرات متماسكة وزادت التعاشقات كلما زادت مقاومة نفاذية الهواء وبالتالي عدم السماح للهواء للمرور والتخلل بين الشعيرات وهذا يؤدي إلى عدم الجفاف السريع وبالتالي عدم الشعور بالراحة أثناء ارتداء الملابس.

جدول (2) نفاذية بخار الماء لعينات الأقمشة محل الدراسة.


نفاذية بخار الماء		م	الخامة
Absolute Water Vapour Permeability Pa. نفاذية بخار الماء المطلقة	Relative Water Vapour Permeability نفاذية بخار الماء النسبية %		
1,42	77,92	1	كول ماكس
3,62	57,38	2	سباندكس
2,56	65,62	3	كولد بلاك
1,82	72,94		البوليستر المحلي

بخار الماء النسبية (77,92%) كما بلغت نفاذية بخار الماء المطلقة (1,42)، يليه مباشرة في المرتبة الثانية قماش البوليستر المحلي بنفاذية نسبية (72,94%) ونفاذية مطلقة (1,82)، ويأتي في المرتبة الثالثة قماش الكولد بلاك حيث بلغت نفاذيته النسبية لبخار الماء (65,62%) والنفاذية المطلقة (2,56%)، والمرتبة الرابعة والأخيرة قماش الاسباندكس بنفاذية نسبية بلغت (57,38%)

نفاذية بخار الماء: إن خاصية مقاومة نفاذية الماء تُعرف بانها القدرة على مقاومة اللبلل بالماء أو نفاذة تحت الظروف العادية الساكنة، أي بدون وجود أي قوى خارجية تضغط على السائل لتجعله يخترق وينفذ من القماش فيما عدا قوى الجاذبية والمسامية (8) ويتضح من جدول (2) أن قماش الكول ماكس حصل على المرتبة الأولى في أفضل أداء لنفاذية بخار الماء حيث بلغت نفاذية

وتكوين الفراغات بين الألياف، حيث أن كفاءة مقاومة نفاذية الماء تعتمد على حجم المسام، فكلما زادت الفراغات البيئية داخل التركيب النسجي زادت نفاذية الماء (7) (16) كما تؤثر كثافة الخيوط على عملية الامتصاص ونفاذية الماء للأقمشة حيث بزادتها تقل الفراغات الهوائية (المسامية) بين الخيوط وبالتالي تقل نفاذية الماء (11) فعملية التبخر ونفاذية العرق والرطوبة ومعدل الجفاف من العوامل الحيوية التي تؤثر على الراحة الفسيولوجية للملابس الرياضية، ونقل الرطوبة والجفاف السريع للمنسوجات يعتمد على قدرة الشعيرات (الألياف) على امتصاص الرطوبة والعرق ونقلها على السطح الخارجي وبالتالي الحفاظ على جفاف الجسم والشعور بالبرودة (22).

ونفاذية مطلقة (3,62). وهذا يعني أن نسبة مقاومة نفاذية بخار الماء لقماش الكول ماكس بلغت (22,08%) بينما بلغت نسبة المقاومة لقماش البوليستر المحلي (27,06%) وقماش الكولد بلاك (34,38%) ومقاومة الاسبانديكس (42,62%). وبما أن الاحساس بالضيق والشعور بعدم الراحة يبدأ عند درجة ما بين 36% - 100% من الرطوبة النسبية (16) وعليه فإن قماش الكول ماكس يعد أقل أقمشة الدراسة مقاومة لنفاذية بخار الماء حيث بلغت (22,08%) يليه البوليستر ثم قماش الكولد بلاك، وجميعها لم تصل مقاومتها للنفاذية إلى (36%) بينما كانت أعلى مقاومة لقماش الاسبانديكس بلغت (42,62%). وقد ترجع هذه القيم إلى عدة عوامل منها التركيب النسجي للقماش



شكل (2) العزل الحراري لعينات الدراسة

جدول (3) خواص الابتلال لعينات الأقمشة محل الدراسة

م	الأقمشة	زمن الامتصاص بالثانية
1	كول ماكس	1,00
2	الاسبانديكس	أكثر من ساعتين
3	كولد بلاك	3,38
4	البوليستر المحلي	5,49

خواص الابتلال: تعتبر خاصية الامتصاص من أهم الخواص التي يجب أن تتوفر في الملابس خاصة لجسم الانسان أثناء وجوده في بيئة مناخية معتدلة أو حاره وعند بذله لمجهود عضلي أو نشاط رياضي (5) وهي أحد المؤشرات والدلالات للتنبؤ بتوفر خاصية الراحة للأقمشة، وينضح من جدول (3) أن قماش الكول ماكس أكثر كفاءة في امتصاص الماء حيث بلغ زمن سرعة امتصاصه (1,00) ويرجع ذلك إلى تصميم اليافه المكونة من أربع أو ست هياكل أو قنوات تعمل على سرعة امتصاص الرطوبة ونقلها بعيداً عن الجلد إلى الطبقة الخارجية للقماش وجفافها وبالتالي فهي تحافظ على مرتديها بأن يكون بارد وجاف في الأيام الحارة، في حين أن هياكل الألياف توفر العزل في الأيام الباردة، مما يساعد على تحسين الأداء (30)

(18) وتوضح الصورة (1) تصميم أليافه، يليه قماش كولد بلاك الذي أظهر نفس السلوك نحو الامتصاص وبلغ زمن الامتصاص (3,38) ثم قماش البوليستر المحلي بزمن امتصاص (5,49) أما قماش الاسبانديكس فقد استغرق أطول زمن امتصاص مقارنة ببقية أقمشة الدراسة حيث بلغت (أكثر من ساعتين)، وقد يرجع ذلك إلى التركيب والبناء النسجي للقماش وتماسك الشعيرات وتعاقبها وهذا يتفق مع نتائج دراسة (الطوبوشي 2011) حيث توصلت إلى أن اختلاف التركيب البنائي وحجم الفتحات البيئية النسجية وتماسكها تؤثر في خاصية الامتصاص فكلما زاد تماسك الشعيرات قلت درجة الامتصاص (5) كما يرجع ذلك أيضاً إلى بعض عيوب مادة

العزل الحراري: هو مقدرة الأقمشة على حفظ الحرارة (3) ويوضح شكل (2) أن قماش الكول ماكس أقل أقمشة الدراسة عزلاً حرارياً حيث بلغت (8,2)، يليه قماش البوليستر المحلي وبلغ (15,08) ثم قماش الكولد بلاك وبلغ قيمته (17,36) وأخيراً قماش الاسبانديكس حيث بلغ أعلى قيمة عزل (28,8). وبما أنه كلما زادت قيمة معامل العزل كلما كان القماش أفضل عزل حراري وذلك في الأجواء الباردة (16) أما في حالة النشاط الجسماني فكلما زاد النشاط أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وبالتالي زيادة التعرق وهذا يتطلب ملابس ذات عزل حراري منخفض للتخلص من كمية العرق المفرز بين الجسم والملابس للشعور بالبرودة والراحة أثناء ممارسة النشاط الرياضي.

وبما أن العزل الحراري يتأثر بوزن وسمك القماش فكلما زاد وزن وسمك القماش كلما زادت كمية الهواء المحصورة بين أليافه وبالتالي تزيد المقاومة الحرارية ويزيد القماش دفئاً (16) (26) فالوزن يعد العامل الأساسي الذي يؤثر على كفاءة العزل الحراري لأنه في هذه الحالة يكون الوزن معبراً عن سمك القماش (4) وعليه فهذا يفسر سبب أن قماش الكول ماكس أقل عزل حراري ويرجع ذلك إلى أنه أقل وزناً وسمكاً عن بقية أقمشة الدراسة، كما أن قماش الاسبانديكس يعد أكثر وزناً وسمكاً وبالتالي فهو أكثر عزل حراري. وبما أن العزل الحراري يرتبط أيضاً بقدرة القماش على نفاذية بخار الماء (العرق) حيث أنه عندما ينتقل البخار من السطح الداخلي إلى السطح الخارجي يحمل معه كمية من الحرارة (21). حيث أكدت دراسة (Huang, J 2015) بأن تبخر العرق يعتبر طريقاً هاماً لفقد حرارة الجسم، والأقمشة يجب أن تسمح لبخار الماء من النفاذ في الوقت المناسب للحفاظ على الرطوبة النسبية بين الجلد والخامة النسجية، وان المقاومة العالية لنفاذية بخار الماء يساعد على ارتفاع درجة الحرارة ويُعد عائقاً للإحساس بالراحة وربما يؤدي إلى الإضرار بالصحة. (19) وهذا يتوافق مع نتائج اختبار نفاذية بخار الماء.


جدول (4) مقاومة نفاذية الأشعة فوق بنفسجية لعينات الأقمشة محل الدراسة

م	الأقمشة	upf	UV-A	UV-B
1	كول ماكس 1	01.46	90.2	97.1
2	سبانديكس 1	179201	00.0	01.0
3	كولد بلاك 2	68.518	28.0	17.0
4	بوليستر محلي	62.105	31.1	85.0

UV-A Transmittance (mean transmittance percentage in the range 315-400 nm) = 2. 90
UV-B Transmittance (mean transmittance percentage in the range 290-315 nm) = 1. 97

الاسبانديكس في عدم كفاءته للامتصاص (11).

Fabric + Filling Comfort System




صورة (1) ألياف قماش الكول ماكس (31)

UPF Rating	Protection Category	% of UV Radiation Blocked
UPF 15-24	Good	93.3 - 95.9
UPF 25-39	Very Good	96.0 - 97.4
UPF 40-49	Excellent	97.5 or more
UPF 50+	Ultimate in UV Sun Protection	More than all the above

جدول (5) المعيار الأسترالي/ نيوزيلندا للملابس الواقية من أشعة الشمس و ملابس السباحة (32)

مقاومة نفاذية الأشعة فوق بنفسجية: إن من أهم طرق حماية الإنسان من التعرض للأشعة فوق بنفسجية هو استخدام منسوجات ذات مواصفات خاصة (17) ويوضح جدول (4) قيم كلاً من UV-B و UV-A اللتان تعبران عن مقدار اختراق الأشعة فوق بنفسجية الضارة لأقمشة الدراسة، وقد حقق قماش الاسبانديكس أقصى قيمة للحماية من الأشعة فوق بنفسجية التي تعبر عنها قيم upf وقد بلغت (179201) بدليل أن قيم UV-A كانت (00.0) و UV-B (01.0)، يليه في الحماية قماش كولد بلاك حيث بلغ مقدار معامل الحماية upf (68.518) وقيمة UV-A كانت (0.0).

الواقية من أشعة الشمس و ملابس السباحة (32) و UV-B (17.0)، يليه أيضاً قماش البوليستر المحلي بمعامل حماية upf (62.105) وقيمة UV-A كانت (31.1) و UV-B (85.0)، وأخيراً قماش كول ماكس حيث بلغت قيمة upf (01.46) وقيمة UV-A (90.2) بينما UV-B بلغت (97.1)، وعليه فجميع عينات الدراسة قد حققت درجات حماية ممتازة حيث بلغت جميعها فوق 40 درجة وفقاً لجدول (5) والذي يوضح المعيار الأسترالي / نيوزيلندا للملابس الواقية من أشعة الشمس و ملابس السباحة ويعتبر الآن معيار الصناعة في تصنيف جميع الأقمشة والملابس الواقية من أشعة الشمس (32).



شكل (3) قوة الانفجار لعينات الدراسة

قوة الانفجار: تم قياس قوة الانفجار لغرض التعرف على متانة الأقمشة محل الدراسة، ويوضح شكل (3) تقارب قيم قوة الانفجار بين كلاً من قماش الاسبانديكس وقماش البوليستر المحلي حيث بلغت (1500، 8.1497) وهي تمثل أعلى قوة بالنسبة للأقمشة الأخرى محل الدراسة، لما يمتاز به كلاً من الاسبانديكس والبوليستر من المتانة والقوة (3) يليهم قماش الكول ماكس بقوة (66.1226) و أخيراً قماش كولد بلاك (940)

الكهرباء الاستاتيكية: يتضح من شكل (4) أن قماش الكولد بلاك أكثر قابلية لتوليد الكهرباء الاستاتيكية من بين أقمشة الدراسة حيث بلغت (0,7)، يليه البوليستر (0,4) بينما تقل القابلية لتوليد الكهرباء الاستاتيكية لقماش الكول ماكس وقماش الاسبانديكس بقيمة متساوية بلغت (0,3).

التوير: حققت جميع عينات الدراسة أعلى درجة لمقاومة التوير وهي (A).

الكهرباء الاستاتيكية



شكل (4) الكهرباء الاستاتيكية لعينات الدراسة

المسح المجهرى الإلكتروني (SEM):


يوضح شكل (5) المسح المجهرى الإلكتروني لعينات الدراسة حيث ظهر من التركيب البنائي وجود فراغات كبيرة بين الشعيرات لقماش الكول ماكس حيث تسمح تلك الفراغات بتخلل ومرور الهواء بكميات أكبر من وإلى الألياف، كما يلاحظ أن حجم الخيوط المكونة للقماش رقيقة وبالتالي فهي تزيد من نفاذية الهواء وهذا يتفق مع نتائج دراسة (قشغري، بخاري، 2008) حيث توصلنا إلى أن زيادة نمره الخيط والتي تعني تقليل سمك الخيط تؤدي إلى زيادة نفاذية القماش للهواء المار خلاله (10). كما أن زيادة المسامية والفراغات بين الشعيرات تعمل على زيادة نفاذية الهواء وتفرغ الرطوبة وخرجها مما يساعد على انخفاض درجة الحرارة وبالتالي انخفاض العزل الحراري مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة ويتفق ذلك مع دراسة كلاً من (Youngmi 2016) (R. Sadhan, 2012) حيث توصلنا إلى أن نقل الرطوبة يساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم عن طريق تخفيف الزيادة الهائلة من حرارة الجسم (24) (29)، وهذا يتوافق مع نتائج اختبار نفاذية الهواء وبخار الماء والعزل الحراري الذي سبق اجراءه.

أما المسح الإلكتروني لقماش الإسباندكس يوضح تماسك وتعاشق الشعيرات مع بعضها البعض وبالتالي لا تسمح بتخلل ومرور الهواء فيما بينها مما يزيد من مقاومة القماش لنفاذية الهواء كما أن هذا التماسك بين الشعيرات يقلل أيضاً من نفاذية الرطوبة والعرق وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة درجة العزل الحراري داخل الجسم، كما يلاحظ أيضاً أن حجم الخيوط المكونة له أكثر سمكاً عن العينات الأخرى محل الدراسة حيث أن الخيوط السميكة تقلل أيضاً من مقدار نفاذية الهواء المار من خلالها وهذا يتفق مع نتائج دراسة (الغزالي، العمودي 2017) بأن الخيوط السميكة لها قدرة على حبس الهواء بداخلها بدرجة كبيرة وبالتالي تكون أكثر عزل حراري (9)، و يتوافق ذلك مع نتائج اختبار نفاذية الهواء وبخار الماء والعزل الحراري الذي سبق اجراءه.


كما يوضح المسح الإلكتروني لقماش الكولد بلاك وجود فراغات مسامية صغيرة بين الشعيرات وأن الشعيرات متماسكة نوعاً ما وهذا يعمل أيضاً على التقليل من مقدار نفاذية الهواء وبخار الماء وبالتالي زيادة العزل الحراري وهذا يتوافق أيضاً مع نتائج اختبار نفاذية الهواء وبخار الماء والعزل الحراري الذي سبق اجراءه.

وأخيراً يوضح المسح الإلكتروني لقماش البوليستر المحلي وجود فراغات مسامية متوسطة الحجم بين الشعيرات تسمح بنفاذية ومرور الهواء وهذا بدوره يساعد في نفاذية الهواء وبخار الماء وبالتالي قلة العزل الحراري وهذا يتوافق مع نتائج اختبار نفاذية الهواء وبخار الماء والعزل الحراري الذي سبق اجراءه.


وعليه فإن التركيب البنائي وحجم المسامية وطريقة العزل ونوع الخيوط المكونة لها تأثير على مقدار نفاذية ومرور الهواء وبخار الماء ودرجة العزل الحراري للأقمشة محل الدراسة.




قماش كول ماكس



قماش الإسباندكس



قماش الكولد بلاك



قماش البوليستر المحلي

شكل (5) المسح الإلكتروني المجهرى (SEM) لعينات الدراسة

- "الراحة الملبسية، دراسة مقارنة بين أقمشة الغزل الحلقي والطرف المفتوح"، مجلة علوم وفنون، جامعة حلوان، المجلد العشرون، العدد الثالث.
11. لبشئين، آية محمد، الغزالي، هيام دمرdash (2011) "تأثير معالجة الأقمشة بمواد آمنة بيئياً لمقاومة الاشتعال ونفاذية الماء لتفي بغرض الأداء الوظيفي للمنتج النهائي"، المجلد الثالث والعشرون، العدد الأول.
12. Alsaied Ahmed Almetwally, M. M. Moura, Ali Ali Hebeish and Mohamed A. Ramadan. (2015) "Comparison Between Physical Properties of Ring-Spun Yarn and Compact Yarns Spun from Different Pneumatic Compacting systems." Indian Journal of Fibers and Textile Research, 40, , 43-50.
13. Asta Bivainytė, Daiva Mikučionienė (2011) "Investigation on the Air and Water Vapor Permeability of Double-Layered Weft Knitted Fabrics FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, Vol. 19, No. 3 (86) pp. 69-73.
14. B. G .Gabr ,A. A. Salem, G. A. EL-Kholy , A. S. EL-Salmawy and S .Hassaballa " (2016) Wettability and Water Vapor Transfer Rate of knitted garments utilizing Non-thermal Atmospheric Pressure Plasma" Journal of American Science; 12 (1) .
15. Choong Hoon Lima ,Kihan Kima , ,Yunjae Cheong (2016) "Factors affecting sportswear buying behavior:A comparative analysis of luxury sportswear. Journal of Business Research, 69.
16. E. T. Renbourn & W. H. Rees (1972) "Materials And Clothing in Health and Disease-The Biophysics of Clothing Materials", London ,H. K. Lewis & CO Ltd .
17. "الأقمشة والملابس في الصحة والمرض -الجوانب الطبية والنفسية في التاريخ وعلم النفس وعلم الصحة العامة - الطبيعة الحيوية 6- 1 لأقمشة الملابس " ترجمة: قشقرى، خديجة روزي (2005).
18. G, E, Ibrahim" (2011) Achieving Optimum Scientific Standards for Designing and Producing Fabrics Suitable for Ultraviolet Protective Clothing "Journal of American Science; 7(9) .
19. HIGGINS, S. C. & ANAND, M. E. (2003) ("Textiles Materials and Products for Activewear and Sportswear, Technical Textile Market, 1st quarter, 9-40.
20. Huang, J. (2015): Review of Heat and Water Vapor Transfer through Multilayer Fabrics ,Textile Research Journal.
21. Hu E. ,Kaynak A. , and Li Y. (2005) "Development of a Cooling Fabric from Conducting Polymer Coated Fibres: Proof of Concept", Journal of Synthetic Metals, Vol. 15.
22. N. Mahmoud et al (2016) " Overview of Cooling Effect on the Thermal Comfort for

الخلاصة Conclusion:

يمكن استخلاص نتائج البحث الحالي فيما يلي:

- حقق قماش الكول ماكس أفضل أداء وظيفي في نفاذية الهواء ونفاذية بخار الماء والعزل الحراري يليه في الأداء قماش البولستر المحلي ثم قماش الكولد بلاك وأخيراً قماش الاسبانديكس - حققت جميع عينات الدراسة أداء وظيفي ممتاز للحماية من نفاذية الأشعة فوق بنفسجية، ووصلت أقصى درجات الحماية مع قماش الاسبانديكس.
- حصل قماش الكول ماكس وقماش الاسبانديكس أقل قيمة للكهرباء الاستاتيكية يليهما بفارق بسيط قماش البولستر وأخيراً قماش الكولد بلاك.
- حصل قماش البولستر على أعلى قيمة لقوة الانفجار يليه قماش الاسبانديكس بفارق بسيط، ثم قماش الكول ماكس وأخيراً قماش الكولد بلاك.
- حقق قماش الكول ماكس أفضل أداء في سرعة امتصاص البلل يليه قماش الكولد بلاك ثم قماش البولستر وأخيراً قماش الاسبانديكس.
- حققت جميع عينات الدراسة أعلى درجات لمقاومة التويبر بلغت A.

التوصيات Recommendations:

- الحرص على استخدام أقمشة مناسبة للملابس الرياضية والتي توفر الراحة والأداء الوظيفي المناسب .
- توجيه الدراسات البحثية للكشف عن خصائص الأنواع الأخرى من الأقمشة الرياضية التجارية الحديثة .

المراجع References:

1. حبيب، هدى سعيد (2005) " دراسة خواص أقمشة الملابس الرياضية ومدى ملائمتها من الناحية الوظيفية لطلاب المرحلة الابتدائية " رسالة دكتوراه، كلية التربية للاقتصاد المنزلي بمكة المكرمة، قسم الملابس والنسيج.
2. حفني، سماح محمود محمد (2010) " رؤية تشكيلية لتصميم بعض الملابس الرياضية للاعبين المعاقين بدينياً " رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد المنزلي، القاهرة: جامعة حلوان.
3. سالمان، أحمد على، حموده، رانيا، الشعراوي، أسماء (2016) " معجم المنسوجات الثقافي "، مكتبة ناسي، دمياط.
- 4-السمان، سامية ابراهيم (2002) "علم المنسوجات"، دار القلم للنشر والتوزيع، دولة الإمارات العربية المتحدة.
5. الطويشي، سامية محمد (2011) "معايير التركيب البنائي النسجي في التحكم في جودة الامتصاص الشعري كدالة فيزيقية لخواص الراحة الملبسية في الملابس المصري" مجلة علوم التربية النوعية، جامعة المنصورة، العدد التاسع عشر.
6. عبدالحميد، جيهان محمود. (2016) " تحديد جودة أداء الملابس الرياضية أحادية وثنائية الطبقة باستخدام تركيبات بنائية جديدة "مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة، المجلد الثاني، العدد اثنان واربعون.
7. عبدالرحمن، علا محسن (2004) "تأثير اختلاف بعض الأساليب التكنيكية على خواص الأقمشة الواقية، العازلة، المقاومة للاشتعال"، رسالة دكتوراه غير منشوره كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.
8. عقدة، منى عبد المنعم (2007) "دراسة عن قابلية الاشتعال لبعض أنواع الأقمشة الخام"، النشرة العلمية للصناعات النسجية، صندوق دعم الغزل والمنسوجات، الاسكندرية، المجلد الثاني، العدد الثامن والستون.
9. الغزالي، هيام دمرdash، العمودي، حنان عبد الله (2017) "تأثير المتغيرات البنائية على الخواص الفيزيقية وخواص الراحة لأقمشة خلايا النحل ثلاثية الأبعاد" مجلة التصميم الدولية، المجلد 7، العدد 4.
10. قشقرى، خديجة روزي، بخاري، حنان عبد الحليم (2008)

- Fabrics in Different Blend Ratios for Winter Active Sportswear . "Master of Textile Technology, RMIT University, Melbourne .
29. Wu, G. D & , .Chalip ,L. (2013) "(Expected price and user image for branded and co-branded -27 sports apparel. Sport Marketing Quarterly, 22(3)
 30. Yazidi M. M. and Skeikhzadeh M. , (2014):"Personal Cooling Garments: a Review", The Journal of the Textile Institute, Vol. 105, No. 12.
 31. Youngmi Park. (2016) "Study of Moisture and Thermal Transfer Properties as a Function of the Fiber Material Variation Fibers and Polymers, Vol. 17, No. 3 .
 32. <https://coolmax.com/en/Apparel-Segments/Apparel-Segments/Denim>
 33. <http://www.lorpen.co.uk/technical/coolmax/>
 34. <https://www.bloxsun.com/upf-info> HYPERLINK
"https://www.bloxsun.com/upf-info/"
23. R .Fangueiro ,A .Filgueiras and F .Soutinho (2011)Wicking Behavior and Drying Capability of Functional Knitted Fabrics ,Textile Research Journal ,Vol 80(15).(
 24. Raul Fangueiro ,Pedro Goncalves, Filipes Soutinho & Carla Freitasb" (2010) moisture Management Performance of Functional Yarns Based on Wool Fibres, "Indian Journal of Fibre& Textile Research ,Vol 34.
 25. R. C. Sadhan, "Fundamentals and Advances in Knitting, Technology", pp. 316-325, Woodhead Publishing, Daryaganj , New Delhi, 2012.
 26. Sennur ALAY, Demet YILMAZ (2010) An Investigation Of Knitted Fabric Performances
 27. Obtained From Different Natural And Regenerated Fibres "Journal of Engineering Science and Design, Vol:1 No:2 .
 28. Wiah Wardiningsih"(2009)Study of Comfort Properties of Natural and Synthetic Knitted Car Drivers" International Design Journal, Volume 5, Issue 1 .