

تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية عن الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة لضامادات العيون باستخدام جسيمات أكسيد الزنك النانومترية.

د/ رنا عباس نافع سليمان

مدرس الملابس والنسيج – قسم الاقتصاد المنزلي

كلية التربية النوعية – جامعة طنطا

ملخص البحث:

تعتبر الأقمشة الطبية من الأقمشة التي تتطلب الاهتمام بها لتلحق بركب التقدم في مجال تكنولوجيا تصميم المنسوجات الطبية ورفع كفاءة أداء هذه المنسوجات الطبي لتصل بها لمستوى الجودة الذي يحقق القدرة على المنافسة العالية.

وتتميز ألياف القطن كخواص طبيعية بمقاومتها للنشاط البكتيري إلا أنها تتأثر بالتلوث بالكائنات الدقيقة ، حيث يتم انتاج أقمشة قطنية ١٠٠٪ بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، وتم معالجتها بجسيمات أكسيد الزنك النانومترية بتركيزات مختلفة والتي من خواصها أنها تكسب الأقمشة خاصية مقاومة البكتريا.

يعني هذا البحث بتحسين الخواص الاستعمالية للأقمشة المستخدمة في مجال ضمادات العين وذلك عن طريق استخدام بعض الأساليب البنائية المختلفة وهي

(سادة ١/١ – شبكية تقليدية – أطلس ٥- هينكوم)

وبعد تنفيذ عينات البحث طبقا للمواصفات والمتغيرات المحددة ، تم إجراء بعض الاختبارات المعملية لتحديد مستوى جودة الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة قبل وبعد المعالجة ثم تم تحليل النتائج المعملية للخواص المختبرة لعينات الأقمشة المنتجة تحت البحث باستخدام الاحصاء التطبيقي وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

أن أفضل مواصفات للأقمشة المنتجة تتفق والخواص الوظيفية للمنتج النسجي موضوع البحث والمتمثلة في قماش منتج بالتركيب النسجي شبكية تقليدية معالجة بأكسيد الزنك النانومتري.

وقدم البحث بعد ذلك مجموعة من التوصيات والمقترحات يمكن بتضافر الجهود البحثية تطوير مستوى جودة الأداء الوظيفي لأقمشة ضمادات العيون مما يساهم في تطوير جودة المنتجات النسجية الطبية المصرية للمنافسة العالمية.

The effect of some structural compositions on the functional characteristics of the fabrics produced for eye bandages using nanoscale minerals oxide zinc.

Dr. Rana Abbas Nafea Soliman

Clothing and Textiles Instructor - Department of Home Economics

Faculty of Specific Education - Tanta University

Summary:-

The medical fabrics are the fabrics that require attention to join the progress in the field of medical textile design technology and raise the efficiency of the performance of these medical textiles to reach the level of quality that achieve high competitiveness.

Cotton fiber is a natural characteristic of resistance to bacterial activity but it is affected by microorganism pollution. 100% cotton fabrics are produced by Misr Spinning & Weaving Company in Mahalla El Kobra. then treated with nanoscale zinc oxide particles at different concentrations.

This research aims at improving the useful properties of the fabrics used in the field of bandages by using some different structural methods

plain 1/1 - traditional molding - satin 5 - hencom

And after executing the research's samples according to the determined specifications and the specific variables, some necessary lab tests were conducted to determine the quality of the functional performance of the fabrics produced before and after treatment. The laboratory results of the tested properties of the fabric samples produced under the research were then analyzed using the applied statistics.

That the best specifications for the fabrics produced are consistent with the functional properties of the textile product in question, in the fabric produced by the textile composition as a traditional method treated with zinc oxide nanometer.

The research then presented a set of recommendations and suggestions that, in combination with research efforts, can improve the quality of the functional performance of the fabrics of the bandages, which contributes to the development of the quality of Egyptian textile products for international competition

المقدمة والمشكلة البحثية

ظهر استخدام جديد للمنسوجات يعتمد علي الربط بين علم هندسة المنسوجات والعلوم الطبية وهو ما أطلق عليه الأنسجة الطبية، ويطلق تعبير الأنسجة الطبية للدلالة علي الأقمشة التي تستخدم في جميع المجالات الطبية. ويجب أن يكون للمنتجات النسجية الطبية معايير للجودة توفر الأمان للمرضي حيث تقيم وفق مواصفات وشروط محددة، وتحدد الملائمة الوظيفية طبقا لدراسة دقيقة لطبيعة وظروف الاستخدام.

استهدفت الدراسة محاولة إنتاج ضمادات للعيون مطابقة لمعايير الجودة، وتوفير الأمان لمستخدميها وذلك بتحقيق الحماية والوقاية من التلوث وذلك بمعالجتها واكسابها خواص مقاومة البكتريا وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة منها وإمكانية تصنيعها محلياً.⁽¹⁾

ولأننا نعاني عجزاً بالغاً في تصميم المنسوجات الطبية لذلك نضطر لاستيرادها من الخارج فتكلف الدولة، وهذه التكاليف تكون عالية جداً، مما يحمل المريض العبء الكثير بسبب ارتفاع أسعارها.

مشكلة البحث

نتحصر مشكلة البحث في الإجابة علي التساؤل التالي:

- ما إمكانية إنتاج ضمادات للعيون في أقمشة معالجة بجسيمات أكسيد الزنك النانومترية؟
- هل يمكن معالجة خامة القطن باعتبارها من أكثر الخامات النسجية عرضة لهجوم البكتريا؟

أهمية البحث

المساهمة في إنتاج أقمشة طبية تستخدم كضمادات للعيون معالجة بجسيمات أكسيد الزنك النانومترية وذلك للتحكم في انتشار البكتريا ونقل العدوي وتقليل المستورد وخفض التكلفة الاقتصادية.

كما يهدف هذا البحث إلي:

- 1- تحسين خواص ضمادات العيون لتفي بغرضها الوظيفي وتساعد علي الحماية من التلوث البكتيري.
- 2- اختيار أنسب تركيب نسجي لإنتاج هذه الضمادات.
- 3- الوصول إلي أفضل نسبة تركيز لجسيمات أكسيد الزنك النانومترية لإنتاج الأقمشة المنتجة تحت البحث.

وذلك باستخدام الفروض التالية:

- 1- فرق دال احصائياً بين التركيب البنائي والخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة.
- 2- فرق دال احصائياً بين نسب تركيز جسيمات أكسيد الزنك النانومترية والخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة.

وكانت حدود البحث:

- 1- حدود زمنية: زمن استغراق الدراسة (٢٠١٥ - ٢٠١٧)
- 2- حدود مكانية: شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
معامل النسيج بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة.

أدوات البحث:

- ١- القماش المستخدم قطن ١٠٠٪.
- ٢- استخدام جسيمات أكسيد الزنك النانومترية بتركيزات مختلفة لمعالجة القماش.

منهج البحث:

المنهج التجريبي التحليلي.

كلمات مفتاحية:

ضمدات العيون:

أحد أهم تطبيقات الأقمشة الطبية نظراً لأهمية العين وحساسيتها الشديدة وتلعب هذه الضمدات دوراً هاماً في سرعة الشفاء وذلك عن طريق حماية العين من الإصابات، ومن حدوث التهابات خارجية، امتصاص الدم والافرازات الناتجة عن الجراحة، ووجود فراغات بالضمادة تساعد علي توفير تهوية جيدة للعين وبالتالي يمنع حدوث حساسية للعين ومن ثم يعجل من سرعة الشفاء.^(٢)

جسيمات الزنك النانومترية:

هي جسيمات متناهية الصغر لأكسيد الزنك يتراوح حجمها ما بين ١ : ١٠٠ نانومتر.^(٣)

الدراسات السابقة:

دراسة (وفاء محمد جميل محمد ابراهيم - ٢٠١٤):

هدف الدراسة إمكانية تحسين الأداء الوظيفي لأقمشة النقاب بمعالجتها لمقاومة الكائنات الدقيقة وتحقيق أعلى مقاومة للبكتريا والحد من تكاثرها وتقيد هذه الدراسة البحث الحالي في القاء الضوء علي أهمية معالجة الأقمشة الملاصقة للوجه ضد البكتريا ودورها في الوقاية من الأمراض.

دراسة (مصطفى محمد عبدالعزيز - ٢٠١٣):

هدف الدراسة إنتاج ضمدات جراحية ذات خواص وظيفية جيدة لغرض الأداء وتطوير ألياف البيونكستيل بابتكار نوعية جديدة من الألياف ذات أصل ميكروبي بهدف إنتاج ألياف لتصنيع ضمدات جراحية تتميز بالمتانة والأمان الطبي وقلة التكلفة، وتقيد هذه الدراسة في معرفة الأقمشة الطبية والخواص الوظيفية التي يجب توافرها في الضمدات الجراحية.

دراسة (رشا عبدالرحمن محمد النحاس - ٢٠١٢)

هدف الدراسة استخدام تكنولوجيا النانو وجسيمات أكسيد الزنك النانومترية في إنتاج الملابس الوقائية وذلك لبعض الفئات المعرضة لخطر الأشعة فوق البنفسجية وكذلك أهتمت الدراسة بتحسين تقنيات الحياكة بما يتلائم وكفاءة أداء المعالجة وتقيد هذه الدراسة البحث الحالي في معرفة مدى تأثير جسيمات أكسيد الزنك علي الأقمشة المعالجة حيث حسن بعض خواص القماش (النعومة - المتانة - مقاومة البكتريا) والتي تزداد بزيادة تركيز جسيمات أكسيد الزنك.

دراسة (أحمد رمزي أحمد عطاالله - ٢٠١١)

قام بدراسة معايير جودة تصنيع الملابس الطبية في ضوء المتغيرات التكنولوجية، واستخدمت الدراسة أحد وسائل تكنولوجيا معالجة الأقمشة الطبية المنسوجة ضد البكتريا والميكروبات وتحديد التأثيرات المختلفة للمعالجة علي كفاءة الأداء الوظيفي للأقمشة وخواصها الطبيعية والميكانيكية وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في: التعرف علي أحد وسائل المعالجة ضد البكتريا والميكروبات ومعرفة تأثيرها علي الخواص المختلفة للأقمشة.

دراسة (مروة حسن يس عاشور – ٢٠١١)

استهدفت الدراسة تقييم كفاءة بعض المنتجات النسجية الطبية غير المعالجة في التحكم في انتشار ونقل العدوي، وتم التركيز في هذا البحث علي دراسة العلاقة بين التركيب البنائي لهذه المنتجات مثل الخامة والتركيب النسجي والسلك، ومدى الإنتشار أو مقاومتها للبكتريا، وقد اظهرت الدراسة اختلاف تركيبها البنائي. وتفيد في حصر الأنواع المختلفة من المنتجات النسجية الطبية المستخدمة في الأسواق والمؤسسات الطبية المصرية حيث وجد أن استخدام المنتجات المعالجة ضد الميكروبات لا يمثل إلا نسبة قليلة جداً.

الإطار النظري

يعود اختراع الضمادات إلي الأمريكي (ايرل ديكسون)، وكانت تصنع من القطن والشاش وبالرغم من سهولة استخدامها إلا أن الإقبال عليها كان ضعيفاً.

وتتكون الضمادات من طبقتين رئيسيتين:

الطبقة الخارجية:

توضع هذه الطبقة علي الجرح أي هي الطبقة المحتكة بالجرح ويجب أن تكون من خامة لا تلتصق بالجرح، وناعمة اللمس وغير ماصة للإفرازات ويمكن أن تكون هذه الطبقة مكونة من شبكة من أقمشة غير منسوجة.

الطبقة الداخلية:

تصنع من خامات غير قابلة للتحلل وتكون لها قدرة عالية علي الامتصاص ونفاذية الأكسجين ومقاومة البكتريا.^(٤)

ومن الخواص الواجب توافرها في الضمادات:

١- ملمس الأقمشة

من أهم المتطلبات أن تكون ناعمة حيث أنها تلامس العين المصاب مباشرة وإذا لم تتوفر هذه الخاصية تسبب اضطرابات وتؤثر سلباً علي الشفاء.

٢- نفاذية الهواء:

نفاذية الأقمشة لمرور الهواء من أهم الخواص خاصة في الأقمشة الطبية وتتأثر نفاذية الهواء بعدد كل من خيوط السواء واللحمة في وحدة المساحة وسلك الخيوط ومقدار البرم ومن أهم المؤثرات علي نفاذية الهواء أيضاً التركيب النسجي من خلال حجم الفراغات داخل القماش.

٣- القدرة علي الامتصاص:

يعد امتصاص الماء من أهم العوامل التي تحدد مدى تناسب الأقمشة للاستعمال وكذلك يتوقف عليها الإحساس بالراحة.^(٥)

الشروط الواجب توافرها في الضمادات المثالية:

- 1- مقاومة التلوث بواسطة حجز الأجسام الغريبة والكائنات الدقيقة بعيداً عن الجرح.
- 2- أن تمد سطح الجرح بالرطوبة اللازمة.
- 3- سهولة ازالتها دون أن تسبب أذى أو ألم.
- 4- حماية الجروح من الاحتكاك والمساعدة علي سرعة الشفاء.^(٦)

التجهيزات المختلفة لمقاومة الميكروبات:

استخدام جسيمات أكسيد الزنك في صورة مستحلب نانوي في معالجة الأقمشة القطنية المنسوجة حيث يعمل كدرع واقى للحماية ويكسب تلك الأقمشة خاصية ضد البكتريا حيث نجحت معالجة الأقمشة القطنية المنسوجة ضد البكتريا باستخدام مركب من جسيمات الزنك النانومتري، وتميزات الأقمشة المعالجة بقدرتها العالية علي نفاذية الهواء ومقاومة البكتريا.^(٧)

القطن:

يعتبر القطن أكثر الخامات شيوعاً في المجال الطبي لتمييزه بالامتصاص العالي، والنعومة وسهولة التنظيف والتعقيم، وخواص العزل الحراري، وانخفاض الكهرباء الاستاتيكية، وثبات الأبعاد (شيماء عامر - ٢٠٠٧) ويقاوم القطن الجاف تأثير الفطريات ويتميز القطن كخامة طبيعية بالعديد من المميزات أهمها القدرة علي الامتصاص وقابلية تكرار الغسيل وسهولة التعقيم بواسطة البخار، والضغط إلي جانب خواص العزل وانخفاض الخواص الاستاتيكية ويتميز بقوة انضغاط عالية وثبات الأبعاد وقابلية التنفس.^(٨)

تقنية النانو:

وهي هندسة النظم الوظيفية علي المستوي الجزيئي والقدرة علي إعادة تشكيل وصياغة جانب أو أكثر في التركيبة البنائية ثلاثية الأبعاد للمواد (الطول - العرض - السمك) كل علي حدة علي مستوي الذرة أو الجزيئ (نانومتر = ١ بليون للمتر).^(٩)

التركيبة البنائية للأقمشة المستخدمة محل الدراسة:

(١) أطلس:

وهو يعتبر ثالث التراكيب النسجية البسيطة بعد السادة والمبرد، وهو يتميز عامة بسطح لامع أملس لتفرقة مواضع تقاطع الفتل واللحمت أو نتيجة لقلّة عدد التقاطعات، مما يسمح بزيادة انعكاس الضوء علي القماش.^(١٠)

(٢) السادة:

وهو يعتبر أبسط وأسهل التصميمات النسجية، وأكثرها شيوعاً واستخداماً لسهولة صنعه، وسرعة إنتاجه وقلة تكاليفه، سهولة تنظيفه وهو يتكون من عدد ٢ خيط للسداء، ٢ خيط للحمة وهو اقل عدد يمكن الحصول عليه في التكرار.

(٣) شبكية تقليدية:-

حيث توجد مجموعة من خيوط السداء تسمى الخيوط المتحركة فهي تتحرك حول نوع آخر يسمى بالخيوط الثابتة من جانب لآخر وتؤدي تقاطعات الشبكية إلي إحداث تركيب نسجي متفتح ومثقب لذلك يجب أن تكون الخيوط المستخدمة ناعمة الملمس ومنظمة السمك علي طول مقطعها وبأقل تشعير علي السطح.^(١١)

(٤) نسيج خلال النحل (هينكوم):

تتقاطع خيوط السداء واللحمة مكونة تجاوير تعطي شكل خلايا النحل وتصبح خيوط السداء واللحمة شائفة في بعض المواقع لتتربط بواسطة نسيج سادة ١/١ وتتميز أنسجة خلايا النحل بقدرتها علي امتصاص الرطوبة.

وهو ينقسم إلي:

هينكوم عادي: يعطي تأثير الخلايا علي وجهي القماش.

هينكوم برايتون: تكون الخلايا به بارزة وأكثر وضوحاً علي وجه واحد بالقماش. (١٢)

معالجة الأقمشة لمقاومة الميكروبات:-

الأقمشة المضادة للميكروبات يجب أن تقتل البكتريا أو تؤدي إلي منع نمو البكتريا علي الأقل وتقلل النتائج غير المرغوب فيها للبكتريا، وتصنف البكتريا إلي بكتريا سالبة الجرام وبكتريا موجبة الجرام، وهي غير مرئية وعندما يتزايد إنتاجها وينتشر نشاطها تسبب تدمير وانحلال المواد التي ينمو عليها مثل الأقمشة ، وهذا الانحلال يؤثر علي الخواص الوظيفية مثل قوة الشد والقدرة علي نفاية الماء. (١٣)

الدراسة التطبيقية:-

الخامات المستخدمة: قطن خام ١٠٠٪ / ١/٣٠ مسرح بوبلين.

التركيب البنائية المستخدمة: أطلس ٥ – شببكة تقليدية.

سادة ١/١ – هينكوم.

التركيزات المستخدمة: مادة أكسيد الزنك النانومتري.

(٢ ، ٤ ، ٦ ج/ ملتر)

إنتاج العينات محل الدراسة ومعالجتها:

أولاً: إنتاج العينات محل الدراسة

تم إنتاج عينات من الأقمشة القطنية بتركيبات نسجية مختلفة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بالمواصفات التالية:

عرض القماش: ٢٦٠سم

عدد فتل البوصة بالقماش الخام: ١٥٠ فتلة / بوصة

عدد حدفات البوصة: ٥١ حدفة / بوصة


نمرة خيط السداء: قطن ١/٤٠ مشط

نمرة خيط اللحمة: قطن ١/٣٠ مشط

نوع التركيب النسجي (أطلس ٥ – شببكة تقليدية – سادة ١/١ - هينكوم)

ثانياً: المعالجة الكيميائية:-

(١) إذابة ٢ جم من النشا المذاب في ٢٠٠ ملي من الماء المقطر بعد تمام الذوبان يتم إضافة (٢ ، ٤ ، ٦ جم) من نترات الزنك إلي محلول النشا المذاب. بعد تمام الخلط يتم إضافة (٠,٠١ مولر من هيدروكسيد الصوديوم) نقطة بنقطة، بعد مرور ٢٥ دقيقة نلاحظ تكوين مستحلب من هيدروكسيد الزنك.



وفائدة النشا أن يقوم بعمل تثبيت لحجم هذه الجزيئات.


بعد تمام الخلط يترك المحلول لمدة ١٢ ساعة عند درجة الحرارة العادية وتحت التقليب المستمر.

(٢) التطبيق علي الأقمشة

يتم غمر القماش المراد معالجته في محلول هيدروكسيد الزنك لمدة ٥ دقائق.

ثم يتم عصر القماش في ماكينة العصر بنسبة التقاط pick up ١٠٠٪.

تم تجفيف القماش لمدة ٥ دقائق عند درجة حرارة ٨٠°م ثم التخميص ThermoFixation عند ١٢٠° لمدة ٢ دقيقة، عند هذه المرحلة يتم تصاعد H₂O وتكون أكسيد الزنك النانومتري داخل وعلي سطح القماش.



ThermoFixation

اكسيد الزنك النانومتري

(curing)

المذاب بجزيئات النشا

ثم تم اجراء بعض الاختبارات علي عينات الأقمشة المنتجة والمعالجة بجسيمات اكسيد الزنك النانومتري وقد تضمنت هذه الاختبارات الخواص التالية:

١- تقدير زمن امتصاص الماء:

تم اجراء هذا الاختبار في المركز القومي للبحوث تبعاً للمواصفات القياسية الأمريكية A.A.T.C.C Test Method 79-2000.

٢- تحديد وزن المتر المربع:

وذلك طبقاً للمواصفات القياسية الأمريكية A.S.T. M-D3776-85-1990

٣- تحديد سمك القماش:

تم هذا الاختبار طبقاً للمواصفات القياسية المصرية م . ق . م ١٩٦٢/٢٩٥

٤- اختبار تقدير مقاومة الأقمشة للبكتريا:

تم اجراء تبعاً للمواصفة A.A.T.C.C Test Method 90-1997

وكذلك تبعاً للمواصفة القياسية المصرية م . ق . م ١٩٦٢/٦٧٨

حيث تم اجراء هذا الاختبار علي نوعين من البكتريا وهما


(Escherichia Coil) ، (Staphlococcaa ureus)




E.coli (2)



E.coli (1)



S.aureus (2)



S.aureus (1)


النتائج والمناقشة

تم عمل العديد من الأساليب الاحصائية ومنها تحليل التباين ، واختبار LSD لجميع التراكيب النسجية وكانت النتائج كالتالى :


الفرض الأول : (اختبار الوزن)



E.coli (3)



E.coli (4)



S.aureus (3)



S.aureus (4)

توجد فروق دالة إحصائياً بين التراكيب النسجية "أطلس ٥ ، سادة ١/١ ، شبكية تقليدية ، هينكوم" بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار الوزن .

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات التراكيب النسجية "أطلس ٥ ، سادة ١/١ ، شبكية تقليدية ، هينكوم" بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار الوزن والجدول التالية توضح ذلك :


جدول (١) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي أطلس ٥ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار الوزن

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	اختبار الوزن "أطلس ٥"
0.01	33.051	2	73.741	147.482	بين المجموعات
دال		6	2.231	13.387	داخل المجموعات
		8		160.869	المجموع

يتضح من جدول (١) إن قيمة (ف) كانت (33.051) وهى قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي أطلس ٥ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار الوزن ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٢) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

اختبار الوزن "أطلس ٥"	٢ جم	٤ جم	٦ جم
٢ جم	-	٢٠٥ = م	١٧٥ = م
٤ جم	**19	-	١٨٦ = م
٦ جم	**30	**11	-



شكل (٩) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي لأطلس ٥ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار الوزن

يتضح من جدول (٢) والشكل (٩) الآتي :

- ١- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم وكلا من تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٤ جم ، ٦ جم" لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم عند مستوى دلالة (0.01) .
- ٢- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم عند مستوى دلالة (0.01) .
- يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٢ جم يليه تركيز ٤ جم بالنسبة التركيب النسجي لأطلس ٥ بالنسبة لاختبار الوزن

جدول (٣) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي سادة ١/١ بنسبة تركيز

مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار الوزن


اختبار الوزن "سادة ١/١"	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة

0.01	23.937	2	67.768	135.536	بين المجموعات
دال		6	2.831	16.987	داخل المجموعات
		8		152.523	المجموع

يتضح من جدول (٣) إن قيمة (ف) كانت (23.937) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي سادة ١/١ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار الوزن ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٤) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

٦ جم	٤ جم	٢ جم	اختبار الوزن "سادة ١/١"
م = 184	م = 199	م = 178	
		-	٢ جم
	-	**21	٤ جم
-	**15	**6	٦ جم



شكل (١٠) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي سادة ١/١ بنسبة تركيز

مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار الوزن

يتضح من جدول (٤) والشكل (١٠) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم وكلا من تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٦ جم ، ٢ جم" لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

٢- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

- يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٤ جم يليه تركيز ٦ جم بالنسبة التركيب النسجي سادة ١/١ بالنسبة لاختبار الوزن

جدول (٥) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي شبكية تقليدية بنسبة تركيز


مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار الوزن

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	اختبار الوزن "شبكة تقليدية"
0.01	29.105	2	172.631	345.262	بين المجموعات
دال		6	5.931	35.588	داخل المجموعات
		8		380.850	المجموع

يتضح من جدول (٥) إن قيمة (ف) كانت (29.105) وهى قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي شبكية تقليدية بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار الوزن ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٦) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

٦ جم	٤ جم	٢ جم	اختبار الوزن "شبكة تقليدية"
م = 199	م = 241	م = 249	
		-	٢ جم
	-	**8	٤ جم
-	**42	**50	٦ جم



شكل (١١) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي شبكية تقليدية بنسبة تركيز

مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار الوزن

يتضح من جدول (٦) والشكل (١١) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم وكلا من تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٤ جم ، ٦ جم" لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

٢- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

- يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٢ جم يليه تركيز ٤ جم بالنسبة التركيب النسجي شبكية تقليدية بالنسبة لاختبار الوزن.

جدول (٧) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي هينكوم بنسبة تركيز

مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار الوزن


اختبار الوزن "هينكوم"	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة

0.01	24.123	2	188.321	376.642	بين المجموعات
دال		6	7.807	46.840	داخل المجموعات
		8		423.482	المجموع

يتضح من جدول (٧) إن قيمة (ف) كانت (24.123) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي هينكوم بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار الوزن ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٨) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

٦ جم	٤ جم	٢ جم	اختبار الوزن "هينكوم"
م = 187	م = 202	م = 186	٢ جم
		-	٤ جم
	-	**16	٦ جم
-	**15	1	



شكل (١٢) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي هينكوم بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار الوزن

يتضح من جدول (٨) والشكل (١٢) الأتي :

- ١- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم وكلا من تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٦ جم ، ٢ جم" لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم عند مستوى دلالة (0.01) .
 - ٢- عدم وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم .
 - يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٤ جم بالنسبة التركيب النسجي هينكوم بالنسبة لاختبار الوزن.
- الفرض الثاني: (اختبار السمك)**

توجد فروق دالة إحصائية بين التراكيب النسجية "أطلس ٥ ، سادة ١/١ ، شبكية تقليدية ، هينكوم" بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار السمك .

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات التراكيب النسجية "أطلس ٥ ، سادة ١/١ ، شبكية تقليدية ، هينكوم" بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار السمك والجدول التالية توضح ذلك :


جدول (٩) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي أطلس ٥ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار السمك

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	اختبار السمك "أطلس ٥"
0.01 دال	5.221	2	63.310	126.620	بين المجموعات
		6	12.127	72.760	داخل المجموعات
		8		199.380	المجموع

يتضح من جدول (٩) إن قيمة (ف) كانت (5.221) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي أطلس ٥ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار السمك ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (١٠) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

اختبار السمك "أطلس ٥"	٢ جم م = 0.90	٤ جم م = 0.75	٦ جم م = 0.69
٢ جم	-		
٤ جم	**0.15	-	
٦ جم	**0.21	*0.06	-



شكل (١٣) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي لأطلس ٥ بنسبة تركيز

مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار السمك

يتضح من جدول (١٠) والشكل (١٣) الآتي :

- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم وكلا من تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٤ جم ، ٦ جم " لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم عند مستوى دلالة (0.01) .
- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم عند مستوى دلالة (0.05) .
- يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٢ جم يليه تركيز ٤ جم بالنسبة التركيب النسجي لأطلس ٥ بالنسبة اختبار السمك

جدول (١١) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي سادة ١/١ بنسبة تركيز


مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار السمك

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	اختبار السمك "سادة ١/١"
0.01	4.623	2	51.258	102.516	بين المجموعات
دال		6	11.087	66.520	داخل المجموعات
		8		169.036	المجموع

يتضح من جدول (١١) إن قيمة (ف) كانت (4.623) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي سادة ١/١ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار السمك ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (١٢) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

٦ جم	٤ جم	٢ جم	اختبار السمك "سادة ١/١"
م = 0.60	م = 0.58	م = 0.45	
		-	٢ جم
	-	**0.13	٤ جم
-	*0.02	**0.15	٦ جم



شكل (١٤) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي سادة ١/١ بنسبة تركيز

مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار السمك

يتضح من جدول (١٢) والشكل (١٤) الآتي :

- ١- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم عند مستوى دلالة (0.05).
 - ٢- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم عند مستوى دلالة (0.01).
 - ٣- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم عند مستوى دلالة (0.01).
- يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٦ جم يليه تركيز ٤ جم بالنسبة للتركيب النسجي سادة ١/١ بالنسبة اختبار السمك

جدول (١٣) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي شبكية تقليدية بنسبة تركيز


مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار السمك

اختبار السمك "شبكية تقليدية"	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	325.087	162.543	2	9.259	0.01 دال
داخل المجموعات	105.333	17.556	6		
المجموع	430.420		8		

يتضح من جدول (١٣) إن قيمة (ف) كانت (9.259) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي شبكية تقليدية بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار السمك ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (١٤) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

اختبار السمك "شبكية تقليدية"	٢ جم	٤ جم	٦ جم
٢ جم	-	١.46 = م	٠.88 = م
٤ جم	*0.04	-	-
٦ جم	**0.54	**0.58	-



شكل (١٥) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي شبكية تقليدية بنسبة تركيز

مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار السمك

يتضح من جدول (١٤) والشكل (١٥) الآتي :

- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم عند مستوى دلالة (0.05).
 - وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم عند مستوى دلالة (0.01).
 - وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم عند مستوى دلالة (0.01).
- يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٤ جم يليه تركيز ٢ جم بالنسبة التركيب النسجي شبكية تقليدية بالنسبة اختبار السمك.

جدول (١٥) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي هينكوم بنسبة تركيز


مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار السمك

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	اختبار السمك "هينكوم"
0.01 دال	6.656	2	52.991	105.982	بين المجموعات
		6	7.961	47.767	داخل المجموعات
		8		153.749	المجموع

يتضح من جدول (١٥) إن قيمة (ف) كانت (6.656) وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي هينكوم بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار السمك ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (١٦) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

٦ جم	٤ جم	٢ جم	اختبار السمك "هينكوم"
0.80 = م	0.79 = م	0.73 = م	٢ جم
		-	٤ جم
	-	**0.06	٦ جم
-	*0.01	**0.07	



شكل (١٦) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي هينكوم بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار السمك

يتضح من جدول (١٦) والشكل (١٦) الآتي :

- ١- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم عند مستوى دلالة (0.05) .
- ٢- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم عند مستوى دلالة (0.01) .
- ٣- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم عند مستوى دلالة (0.01) .
- يتضح مما سبق أن افضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٦ جم يليه تركيز ٤ جم بالنسبة التركيب النسجي هينكوم بالنسبة اختبار السمك.

الفرض الثالث : اختبار زمن الامتصاص

توجد فروق دالة إحصائية بين التراكيب النسجية "أطلس ٥ ، سادة ١/١ ، شبكة تقليدية ، هينكوم" بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار زمن الامتصاص .

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات التراكيب النسجية "أطلس ٥ ، سادة ١/١ ، شبكة تقليدية ، هينكوم" بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار زمن الامتصاص والجدول التالية توضح ذلك :


جدول (١٧) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي أطلس ٥ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار زمن الامتصاص

اختبار زمن الامتصاص "أطلس ٥"	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجات الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
بين المجموعات	138.462	69.231	2	16.799	0.01 دال
داخل المجموعات	24.727	4.121	6		
المجموع	163.189		8		

يتضح من جدول (١٧) إن قيمة (ف) كانت (16.799) وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي أطلس ٥ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار زمن الامتصاص ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (١٨) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

٦ جم	٤ جم	٢ جم	اختبار زمن الامتصاص "أطلس ٥"
م = 6.45	م = 6.30	م = 3.02	
		-	٢ جم
	-	**3.28	٤ جم
-	0.15	**3.43	٦ جم



شكل (١٧) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي أطلس ٥ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار زمن الامتصاص

يتضح من جدول (١٨) والشكل (١٧) الآتي :

- ١- عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم .
- ٢- وجود فروق دالة إحصائيا بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

٣- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

- يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٦ جم يليه تركيز ٤ جم بالنسبة التركيب النسجي أطلس ٥ بالنسبة لاختبار زمن الامتصاص

جدول (١٩) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي سادة ١/١ بنسبة تركيز


مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار زمن الامتصاص

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	اختبار زمن الامتصاص "سادة ١/١"
0.01	19.963	2	64.901	129.802	بين المجموعات
دال		6	3.251	19.507	داخل المجموعات
		8		149.309	المجموع

يتضح من جدول (١٩) إن قيمة (ف) كانت (19.963) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي سادة ١/١ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار زمن الامتصاص ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٢٠) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

اختبار زمن الامتصاص "سادة ١/١"	٢ جم	٤ جم	٦ جم
	م = 4.46	م = 4.49	م = 6.10
٢ جم	-		
٤ جم	0.03	-	
٦ جم	**1.64	**1.61	-



شكل (١٨) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي سادة ١/١ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار زمن الامتصاص يتضح من جدول (٢٠) والشكل (١٨) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائياً بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم وكلا من تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٤ جم ، ٢ جم" لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

٢- عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم .

- يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٦ جم بالنسبة التركيب النسجي سادة ١/١ بالنسبة لاختبار زمن الامتصاص جدول (٢١) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي شبكية تقليدية بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار زمن الامتصاص


الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	اختبار زمن الامتصاص "شبكة تقليدية"

0.01	23.560	2	138.947	277.894	بين المجموعات
دال		6	5.898	35.385	داخل المجموعات
		8		313.279	المجموع

يتضح من جدول (٢١) إن قيمة (ف) كانت (23.560) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي شبكية تقليدية بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار زمن الامتصاص ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٢٢) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

٦ جم	٤ جم	٢ جم	اختبار زمن الامتصاص "شبيكة تقليدية"
م = 4.26	م = 22	م = 7	
		-	٢ جم
	-	**15	٤ جم
-	**17.74	*2.74	٦ جم



شكل (١٩) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي شبكية تقليدية بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار زمن الامتصاص

يتضح من جدول (٢٢) والشكل (١٩) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم وكلا من تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٦ جم" لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

٢- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم عند مستوى دلالة (0.05) .
- يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٤ جم يليه تركيز ٢ جم بالنسبة التركيب النسجي شبكية تقليدية بالنسبة لاختبار زمن الامتصاص .

جدول (٢٣) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي هينكوم بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار زمن الامتصاص


الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	اختبار زمن الامتصاص "هينكوم"
0.01	24.571	2	189.654	379.307	بين المجموعات
دال		6	7.719	46.312	داخل المجموعات
		8		425.619	المجموع

يتضح من جدول (٢٣) إن قيمة (ف) كانت (24.571) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي هينكوم بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار زمن الامتصاص ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٢٤) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

اختبار زمن الامتصاص "هينكوم"	٢ جم	٤ جم	٦ جم
٢ جم	-	م = 42	م = 3.12
٤ جم	**22	-	-

-	**38.88	**16.88	٦ جم
---	---------	---------	------



شكل (٢٠) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي هينكوم بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار زمن الامتصاص يتضح من جدول (٢٤) والشكل (٢٠) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائياً بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم وكلا من تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٦ جم" لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

٢- وجود فروق دالة إحصائياً بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم عند مستوى دلالة (0.01) .
- يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٤ جم يليه تركيز ٢ جم بالنسبة التركيب النسجي هينكوم بالنسبة لاختبار زمن الامتصاص .

الفرض الرابع : اختبار مقاومة البكتريا السالبة

توجد فروق دالة إحصائياً بين التراكيب النسجية "أطلس ٥ ، سادة ١/١ ، شبيكة تقليدية ، هينكوم" بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا السالبة .

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات التراكيب النسجية "أطلس ٥ ، سادة ١/١ ، شبكة تقليدية ، هينكوم" بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا السالبة والجدول التالي توضح ذلك :


جدول (٢٥) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي أطلس ٥ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا السالبة

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	اختبار مقاومة البكتريا السالبة "أطلس ٥"
0.01	6.068	2	114.142	228.284	بين المجموعات
دال		6	18.811	112.868	داخل المجموعات
		8		341.152	المجموع

يتضح من جدول (٢٥) إن قيمة (ف) كانت (6.068) وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي أطلس ٥ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا السالبة ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٢٦) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

٦ جم	٤ جم	٢ جم	اختبار مقاومة البكتريا السالبة "أطلس ٥"
م = 2	م = 1.6	م = 2.3	
		-	٢ جم
	-	**0.7	٤ جم
-	**0.4	**0.3	٦ جم



شكل (٢١) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي أطلس ٥ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا السالبة

يتضح من جدول (٢٦) والشكل (٢١) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم وكلا من تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٦ جم ، ٤ جم" لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

٢- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

- يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٢ جم يليه تركيز ٦ جم بالنسبة التركيب النسجي أطلس ٥ بالنسبة لاختبار مقاومة البكتريا السالبة جدول (٢٧) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي سادة ١/١ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا السالبة


الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	اختبار مقاومة البكتريا السالبة "سادة ١/١" بين المجموعات
0.01	8.728	2	86.103	172.207	

داخل المجموعات	59.193	9.866	6	دال
المجموع	231.400		8	

يتضح من جدول (٢٧) إن قيمة (ف) كانت (8.728) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي سادة ١/١ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومري " ٢ " جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار مقاومة البكتريا السالبة ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٢٨) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

٦ جم	٤ جم	٢ جم	اختبار مقاومة البكتريا السالبة "سادة" ١/١
م = 1.7	م = 1.8	م = 2.1	
		-	٢ جم
	-	**0.3	٤ جم
-	**0.1	**0.4	٦ جم



شكل (٢٢) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي سادة ١/١ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومري " ٢ " جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار مقاومة البكتريا السالبة

يتضح من جدول (٢٨) والشكل (٢٢) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم وكلا من تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٤ جم ، ٦ جم" لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

٢- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

- يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٢ جم يليه تركيز ٤ جم بالنسبة التركيب النسجي سادة ١/١ بالنسبة لاختبار مقاومة البكتريا السالبة

جدول (٢٩) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي شبكية تقليدية بنسبة تركيز


مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا السالبة

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	اختبار مقاومة البكتريا السالبة "شبكة تقليدية"
0.01	10.971	2	195.471	390.942	بين المجموعات
دال		6	17.817	106.900	داخل المجموعات
		8		497.842	المجموع

يتضح من جدول (٢٩) إن قيمة (ف) كانت (10.971) وهى قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي شبكية تقليدية بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا السالبة ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٣٠) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

٦ جم	٤ جم	٢ جم	اختبار مقاومة البكتريا السالبة "شبكة تقليدية"
م = 1.9	م = 2.1	م = 2	
		-	٢ جم
	-	**0.1	٤ جم
-	**0.2	**0.1	٦ جم



شكل (٢٣) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي شبكية تقليدية بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا السالبة

يتضح من جدول (٣٠) والشكل (٢٣) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائياً بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم وكلا من تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٦ جم" لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

٢- وجود فروق دالة إحصائياً بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

- يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٤ جم يليه تركيز ٢ جم بالنسبة التركيب النسجي شبكية تقليدية بالنسبة لاختبار مقاومة البكتريا السالبة .

الفرض الخامس : اختبار مقاومة البكتريا الموجبة

توجد فروق دالة إحصائياً بين التراكيب النسجية "أطلس ٥ ، سادة ١/١ ، شبكية تقليدية ، هينكوم" بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا الموجبة .

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات التراكيب النسجية "أطلس ٥" ، سادة ١/١ ، شبكية تقليدية ، هينكوم" بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا الموجبة والجدول التالية توضح ذلك :


جدول (٣٣) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي أطلس ٥ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا الموجبة

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	اختبار مقاومة البكتريا الموجبة "أطلس ٥"
0.01	9.883	2	59.408	118.816	بين المجموعات
دال		6	6.011	36.067	داخل المجموعات
		8		154.883	المجموع

يتضح من جدول (٣٣) إن قيمة (ف) كانت (9.883) وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي أطلس ٥ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا الموجبة ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٣٤) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

٦ جم	٤ جم	٢ جم	اختبار مقاومة البكتريا الموجبة "أطلس ٥"
م = 2.1	م = 1.7	م = 1.9	
		-	٢ جم
	-	**0.2	٤ جم
-	**0.4	**0.2	٦ جم



شكل (٢٥) يوضح متوسط درجات التركيب النسبي أطلس ٥ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار مقاومة البكتريا الموجبة يتضح من جدول (٣٤) والشكل (٢٥) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم وكلا من تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم " لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

٢- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم عند مستوى دلالة (0.01) .


- يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٦ جم يليه تركيز ٢ جم بالنسبة التركيب النسبي أطلس ٥ بالنسبة لاختبار مقاومة البكتريا الموجبة جدول (٣٥) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسبي سادة ١/١ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار مقاومة البكتريا الموجبة

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	اختبار مقاومة البكتريا الموجبة "سادة ١/١"
0.01	14.671	2	88.114	176.227	بين المجموعات
دال		6	6.006	36.035	داخل المجموعات
		8		212.262	المجموع

يتضح من جدول (٣٥) إن قيمة (ف) كانت (14.671) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي سادة ١/١ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانوميتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا الموجبة ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٣٦) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

٦ جم	٤ جم	٢ جم	اختبار مقاومة البكتريا الموجبة "سادة ١/١"
م = 1.6	م = 1.7	م = 1.5	٢ جم
		-	٤ جم
		**0.2	٦ جم
	**0.1	**0.1	
-			



شكل (٢٦) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي سادة ١/١ بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانوميتري "٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا الموجبة يتضح من جدول (٣٦) والشكل (٢٦) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانوميتري ٤ جم وكلا من تركيز مادة أكسيد الزنك النانوميتري "٦ جم ، ٢ جم" لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانوميتري ٤ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

٢- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانوميتري ٦ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانوميتري ٢ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانوميتري ٦ جم عند مستوى دلالة (0.01) .


- يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٤ جم يليه تركيز ٦ جم بالنسبة التركيب النسجي سادة ١/١ بالنسبة لاختبار مقاومة البكتريا الموجبة جدول (٣٧) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي شبكية تقليدية بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا الموجبة

الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	اختبار مقاومة البكتريا الموجبة "شبيكة تقليدية"
0.01	7.896	2	57.430	114.860	بين المجموعات
دال		6	7.273	43.640	داخل المجموعات
		8		158.500	المجموع

يتضح من جدول (٣٧) إن قيمة (ف) كانت (7.896) وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي شبكية تقليدية بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا الموجبة ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٣٨) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

٦ جم	٤ جم	٢ جم	اختبار مقاومة البكتريا الموجبة "شبيكة تقليدية"
م = 2	م = 1.7	م = 1.9	
		-	٢ جم
	-	**0.2	٤ جم
-	**0.3	**0.1	٦ جم



شكل (٢٧) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي شبكية تقليدية بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا الموجبة يتضح من جدول (٣٨) والشكل (٢٧) الآتي :

- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم وكلا من تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم" لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٦ جم عند مستوى دلالة (0.01) .
- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم عند مستوى دلالة (0.01) .
- يتضح مما سبق أن أفضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٦ جم يليه تركيز ٢ جم بالنسبة التركيب النسجي شبكية تقليدية بالنسبة لاختبار مقاومة البكتريا الموجبة.

جدول (٣٩) تحليل التباين لمتوسط درجات التركيب النسجي هينكوم بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم" في اختبار مقاومة البكتريا الموجبة


الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	اختبار مقاومة البكتريا الموجبة "هينكوم"
0.01	18.242	2	76.901	153.802	بين المجموعات
دال		6	4.216	25.293	داخل المجموعات

	8	179.095	المجموع
--	---	---------	---------

يتضح من جدول (٣٩) إن قيمة (ف) كانت (18.242) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0.01) ، مما يدل على وجود فروق بين درجات التركيب النسجي هينكوم بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار مقاومة البكتريا الموجبة ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (٤٠) اختبار LSD للمقارنات المتعددة

٦ جم	٤ جم	٢ جم	اختبار مقاومة البكتريا الموجبة " هينكوم "
م = 2	م = 1.8	م = 1.7	٢ جم
		-	٤ جم
		**0.1	٦ جم
-	**0.2	**0.3	



شكل (٢٨) يوضح متوسط درجات التركيب النسجي هينكوم بنسبة تركيز مادة أكسيد الزنك النانومري " ٢ جم ، ٤ جم ، ٦ جم " في اختبار مقاومة البكتريا الموجبة يتضح من جدول (٤٠) والشكل (٢٨) الآتي :

١- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومري ٦ جم وكلا من تركيز مادة أكسيد الزنك النانومري " ٤ جم ، ٢ جم " لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومري ٦ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

٢- وجود فروق دالة إحصائية بين تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم وتركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٢ جم لصالح تركيز مادة أكسيد الزنك النانومتري ٤ جم عند مستوى دلالة (0.01) .

- يتضح مما سبق أن افضل تركيز لمادة أكسيد الزنك النانومتري هو ٦ جم يليه تركيز ٤ جم بالنسبة التركيب النسجي هينكوم بالنسبة لاختبار مقاومة البكتريا الموجبة.

توصيات البحث

- ١- التوسع في عمل الدراسات الخاصة بالتجهيز والمعالجات للأقمشة الطبية لإكسابها خواص جديدة بغرض غزو السوق المحلي وتحقيق المنافسة في السوق العالمي.
- ٢- ضرورة الاستفادة من الأبحاث العلمية وربطها بالمجتمع من خلال تطبيق نتائجها في مصانع الغزل والنسيج.

المراجع العربية والأجنبية

- ١- هبه خميس عبدالنواب: "معايير جودة وتصميم وإنتاج بعض المنتجات النسجية المستخدمة في الغرف الجراحية " رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ٢٠٠٧م.
- ٢- ايمان رمضان محمود علي: "تأثير بعض المواصفات البنائية علي خواص الأقمشة المنتجة لضمامات العيون لتلائم الغرض الوظيفي للاستخدام" رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ٢٠٠٠م.
- ٣- رشا عبدالرحمن محمد النحاس: "تكنولوجيا النانو وإنتاج ملابس وقائية لبعض الفئات المعرضة لخطر الأشعة فوق البنفسجية" مجلة التصميم الدولية عدد ٤ مجلد ٤ اكتوبر.
- ٤- ايمان محمد أبو طالب: "تحسين خواص الضمامات الجراحية لتفي بغرض الأداء الوظيفي للاستخدام النهائي " رسالة ماجستير - غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ٢٠٠٣م.
- ٥- مروة حسن يس عاشور: "دراسة تحليلية لبعض المنتجات النسجية الطبية ودورها في التحكم في انتشار ونقل العدوي" رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ٢٠١١م.
- ٦- تامر مصطفى سمير عبدالحميد حمودة: "دراسة مقارنة لكفاءة أداء المنتجات النسجية وغير النسجية في الاستخدام كأقمشة طبية" رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ٢٠٠٢م.
- ٧- دعاء إسماعيل إسماعيل عطيه: "استخدام تكنولوجيا نانو الفضة المضادة للميكروب للحصول علي بيئة صحية داخلية"، مجلة التصميم الدولية مجلد ٦، عدد ٤، اكتوبر.
- ٨- شيماء اسماعيل محمد عامر: "تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية للأقمشة علي الخواص الوظيفية لبعض أقمشة الأربطة الطبية" رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ٢٠٠٧م.
- ٩- www.egyptian textile magazine.com/topic Details
- ١٠- نشوة عبدالرؤف توفيق: "تأثير بعض التراكيب البنائية لأقمشة علي تصميم الأزياء باستخدام التصميمات الفنية الخاصة بالأطفال" رسالة ماجستير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية ١٩٩٩م.

11- Z. Grosicki "Watson's textile Design and colour" 7 th edition Butter Worth Publishers Ltd, (1970).

12- K. Green Wood , "Weaving Control of Fabric Structure" Merrow Publishing Co. ltd Shildon , Durham , England (1976).

13- A. Rupp and A. Yonenagas , International Textile Bulletin , May (2002).